المرجع الكامل لصلب CRGO

البيانات الفنية للفولاذ الكهربائي (CRGO)

ملخّص البيانات

أوراق بيانات الدرجات	473
القيم المنشورة	5662
التردد المنشور	50 Hz / 60 Hz
نطاق القيم المنشورة لكثافة الفيض المغناطيسي	0.1-1.9 T
مستويات كثافة الفيض المغناطيسي	19

الخصائص عند 50 هرتز

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1	**H100-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2	**H100-30** Aperam	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3	**H105-30** Aperam	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4	**H110-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
5	**H110-30** Aperam	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
6	**H120-30** Aperam	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
7	**L080-23** Aperam	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
8	**L085-23** Aperam	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
9	**L085-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
10	**L090-23** Aperam	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
11	**L090-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
12	**L095-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
13	**L100-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
14	**R120-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
15	**R130-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
16	**R130-30** Aperam	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
17	**R140-30** Aperam	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.40** W/kg	الحد الأقصى المضمون
18	**18QG080** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	قيمة نموذجية
19	**18QG080** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
20	**18QG085** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	قيمة نموذجية
21	**18QG085** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
22	**18QG095** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
23	**18QG095** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
24	**18RK065** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	قيمة نموذجية
25	**18RK065** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
26	**18RK070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	قيمة نموذجية
27	**18RK070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
28	**18RK075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	قيمة نموذجية
29	**18RK075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
30	**18RK085** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	قيمة نموذجية
31	**18RK085** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
32	**20QG080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	قيمة نموذجية
33	**20QG080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
34	**20QG085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	قيمة نموذجية
35	**20QG085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
36	**20QG095** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	قيمة نموذجية
37	**20QG095** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
38	**20RK070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
39	**20RK070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
40	**20RK075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	قيمة نموذجية
41	**20RK075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
42	**20RK085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	قيمة نموذجية
43	**20RK085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
44	**23Q110** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	قيمة نموذجية
45	**23Q110** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	قيمة نموذجية
46	**23QG085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	قيمة نموذجية
47	**23QG085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
48	**23QG090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
49	**23QG090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	قيمة نموذجية
50	**23QG095** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
51	**23QG095** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
52	**23QG100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	قيمة نموذجية
53	**23QG100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
54	**23RK075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	قيمة نموذجية
55	**23RK075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
56	**23RK080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	قيمة نموذجية
57	**23RK080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
58	**23RK085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	قيمة نموذجية
59	**23RK085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
60	**23RK090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	قيمة نموذجية
61	**23RK090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
62	**23RK100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
63	**23RK100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
64	**27Q120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
65	**27Q120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	قيمة نموذجية
66	**27QG090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
67	**27QG090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
68	**27QG095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	قيمة نموذجية
69	**27QG095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
70	**27QG100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
71	**27QG100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
72	**27QG120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
73	**27QG120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	قيمة نموذجية
74	**27RK085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	قيمة نموذجية
75	**27RK085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
76	**27RK090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
77	**27RK090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	قيمة نموذجية
78	**27RK095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
79	**27RK095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
80	**27RK100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	قيمة نموذجية
81	**27RK100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
82	**30Q120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
83	**30Q120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
84	**30Q130** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
85	**30Q130** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	قيمة نموذجية
86	**30QG100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
87	**30QG100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
88	**30QG105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
89	**30QG105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	قيمة نموذجية
90	**30QG120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
91	**30QG120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	قيمة نموذجية
92	**30RK095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
93	**30RK095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	قيمة نموذجية
94	**30RK100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
95	**30RK100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	قيمة نموذجية
96	**30RK105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	قيمة نموذجية
97	**30RK105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
98	**35Q145** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	قيمة نموذجية
99	**35Q145** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	قيمة نموذجية
100	**35Q155** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
101	**35Q155** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	قيمة نموذجية
102	**35QG135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	قيمة نموذجية
103	**35QG135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	قيمة نموذجية
104	**B18HS065** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	الحد الأقصى المضمون
105	**B18HS065** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
106	**B18HS070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	الحد الأقصى المضمون
107	**B18HS070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
108	**B18HS075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	الحد الأقصى المضمون
109	**B18HS075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
110	**B18P070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
111	**B18P070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	قيمة نموذجية
112	**B18P070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	الحد الأقصى المضمون
113	**B18P070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	قيمة نموذجية
114	**B18P075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
115	**B18P075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	قيمة نموذجية
116	**B18P075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
117	**B18P075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
118	**B18P080** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
119	**B18P080** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	قيمة نموذجية
120	**B18P080** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	الحد الأقصى المضمون
121	**B18P080** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	قيمة نموذجية
122	**B18P085** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
123	**B18P085** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	الحد الأقصى المضمون
124	**B18R055** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.41** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
125	**B18R055** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.40** W/kg	قيمة نموذجية
126	**B18R055** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.55** W/kg	الحد الأقصى المضمون
127	**B18R055** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.54** W/kg	قيمة نموذجية
128	**B18R060** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
129	**B18R060** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	قيمة نموذجية
130	**B18R060** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	الحد الأقصى المضمون
131	**B18R060** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	قيمة نموذجية
132	**B18R065** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
133	**B18R065** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	قيمة نموذجية
134	**B18R065** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	الحد الأقصى المضمون
135	**B18R065** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
136	**B18R070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
137	**B18R070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	قيمة نموذجية
138	**B18R070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	الحد الأقصى المضمون
139	**B18R070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
140	**B18R075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
141	**B18R075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	قيمة نموذجية
142	**B18R075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	الحد الأقصى المضمون
143	**B18R075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
144	**B20HS065** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	الحد الأقصى المضمون
145	**B20HS065** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
146	**B20HS070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	الحد الأقصى المضمون
147	**B20HS070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
148	**B20HS075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
149	**B20HS075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	الحد الأقصى المضمون
150	**B20HS075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
151	**B20HS080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
152	**B20HS080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	الحد الأقصى المضمون
153	**B20HS080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
154	**B20HS085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
155	**B20HS085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	الحد الأقصى المضمون
156	**B20HS085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
157	**B20P075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
158	**B20P075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	قيمة نموذجية
159	**B20P075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
160	**B20P075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
161	**B20P080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
162	**B20P080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	قيمة نموذجية
163	**B20P080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
164	**B20P080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	قيمة نموذجية
165	**B20P085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
166	**B20P085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	قيمة نموذجية
167	**B20P085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	الحد الأقصى المضمون
168	**B20P085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
169	**B20PD080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
170	**B20PD080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	الحد الأقصى المضمون
171	**B20R060** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
172	**B20R060** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	قيمة نموذجية
173	**B20R060** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	الحد الأقصى المضمون
174	**B20R060** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	قيمة نموذجية
175	**B20R065** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
176	**B20R065** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	قيمة نموذجية
177	**B20R065** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	الحد الأقصى المضمون
178	**B20R065** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
179	**B20R070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
180	**B20R070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	قيمة نموذجية
181	**B20R070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	الحد الأقصى المضمون
182	**B20R070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
183	**B20R075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
184	**B20R075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	قيمة نموذجية
185	**B20R075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	الحد الأقصى المضمون
186	**B20R075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
187	**B20R080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
188	**B20R080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	قيمة نموذجية
189	**B20R080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	الحد الأقصى المضمون
190	**B20R080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
191	**B20R085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
192	**B20R085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	الحد الأقصى المضمون
193	**B20RD065** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
194	**B20RD065** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	الحد الأقصى المضمون
195	**B20RD070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
196	**B20RD070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	الحد الأقصى المضمون
197	**B23G110** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
198	**B23G110** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	قيمة نموذجية
199	**B23G110** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	الحد الأقصى المضمون
200	**B23G110** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	قيمة نموذجية
201	**B23HS070** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	الحد الأقصى المضمون
202	**B23HS070** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	قيمة نموذجية
203	**B23HS075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
204	**B23HS075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	قيمة نموذجية
205	**B23HS075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	الحد الأقصى المضمون
206	**B23HS075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
207	**B23HS080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
208	**B23HS080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	قيمة نموذجية
209	**B23HS080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	الحد الأقصى المضمون
210	**B23HS080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
211	**B23HS085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
212	**B23HS085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	قيمة نموذجية
213	**B23HS085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	الحد الأقصى المضمون
214	**B23HS085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
215	**B23HS090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
216	**B23HS090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	قيمة نموذجية
217	**B23HS090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	الحد الأقصى المضمون
218	**B23HS090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	قيمة نموذجية
219	**B23P080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
220	**B23P080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	قيمة نموذجية
221	**B23P080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
222	**B23P080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	قيمة نموذجية
223	**B23P085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
224	**B23P085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	قيمة نموذجية
225	**B23P085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
226	**B23P085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
227	**B23P090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
228	**B23P090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
229	**B23P090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	الحد الأقصى المضمون
230	**B23P090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	قيمة نموذجية
231	**B23P095** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
232	**B23P095** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
233	**B23P095** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	الحد الأقصى المضمون
234	**B23P095** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
235	**B23P100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
236	**B23P100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	قيمة نموذجية
237	**B23P100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	الحد الأقصى المضمون
238	**B23P100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
239	**B23PD085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
240	**B23PD085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	الحد الأقصى المضمون
241	**B23PD090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
242	**B23PD090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	الحد الأقصى المضمون
243	**B23R070** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
244	**B23R070** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	قيمة نموذجية
245	**B23R070** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	الحد الأقصى المضمون
246	**B23R070** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	قيمة نموذجية
247	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
248	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	الحد الأقصى المضمون
249	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
250	**B23R075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
251	**B23R075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	قيمة نموذجية
252	**B23R075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
253	**B23R075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
254	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
255	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	قيمة نموذجية
256	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
257	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
258	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
259	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	قيمة نموذجية
260	**B23R080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
261	**B23R080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	قيمة نموذجية
262	**B23R080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
263	**B23R080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
264	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
265	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	قيمة نموذجية
266	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	الحد الأقصى المضمون
267	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
268	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
269	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	قيمة نموذجية
270	**B23R085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
271	**B23R085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	قيمة نموذجية
272	**B23R085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	الحد الأقصى المضمون
273	**B23R085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
274	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
275	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	قيمة نموذجية
276	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	الحد الأقصى المضمون
277	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
278	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
279	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	قيمة نموذجية
280	**B23R090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
281	**B23R090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	قيمة نموذجية
282	**B23R090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	الحد الأقصى المضمون
283	**B23R090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
284	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
285	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	الحد الأقصى المضمون
286	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
287	**B23RD070** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
288	**B23RD070** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	الحد الأقصى المضمون
289	**B23RD075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
290	**B23RD075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
291	**B23RD075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	الحد الأقصى المضمون
292	**B23RD075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
293	**B23RD080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
294	**B23RD080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	قيمة نموذجية
295	**B23RD080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	الحد الأقصى المضمون
296	**B23RD080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
297	**B23RD085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
298	**B23RD085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	قيمة نموذجية
299	**B23RD085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	الحد الأقصى المضمون
300	**B23RD085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
301	**B23RD090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
302	**B23RD090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	قيمة نموذجية
303	**B23RD090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	الحد الأقصى المضمون
304	**B23RD090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
305	**B27G120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
306	**B27G120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
307	**B27G120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	الحد الأقصى المضمون
308	**B27G120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	قيمة نموذجية
309	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
310	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	الحد الأقصى المضمون
311	**B27P085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
312	**B27P085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	قيمة نموذجية
313	**B27P085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
314	**B27P085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
315	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
316	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
317	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
318	**B27P090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
319	**B27P090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
320	**B27P090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	الحد الأقصى المضمون
321	**B27P090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
322	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
323	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	الحد الأقصى المضمون
324	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
325	**B27P095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
326	**B27P095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
327	**B27P095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	الحد الأقصى المضمون
328	**B27P095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	قيمة نموذجية
329	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
330	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	الحد الأقصى المضمون
331	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
332	**B27P100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
333	**B27P100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	قيمة نموذجية
334	**B27P100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	الحد الأقصى المضمون
335	**B27P100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	قيمة نموذجية
336	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
337	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
338	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	الحد الأقصى المضمون
339	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	قيمة نموذجية
340	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
341	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	قيمة نموذجية
342	**B27P110** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
343	**B27P110** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	قيمة نموذجية
344	**B27P110** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	الحد الأقصى المضمون
345	**B27P110** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
346	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
347	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	الحد الأقصى المضمون
348	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
349	**B27P120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
350	**B27P120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
351	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
352	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
353	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
354	**B27R080** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
355	**B27R080** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	قيمة نموذجية
356	**B27R080** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
357	**B27R080** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
358	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
359	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
360	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
361	**B27R085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
362	**B27R085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	قيمة نموذجية
363	**B27R085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	الحد الأقصى المضمون
364	**B27R085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	قيمة نموذجية
365	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
366	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	الحد الأقصى المضمون
367	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
368	**B27R090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
369	**B27R090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
370	**B27R090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	الحد الأقصى المضمون
371	**B27R090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.86** W/kg	قيمة نموذجية
372	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
373	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	قيمة نموذجية
374	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
375	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
376	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
377	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	قيمة نموذجية
378	**B27R095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
379	**B27R095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
380	**B27R095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	الحد الأقصى المضمون
381	**B27R095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
382	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
383	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
384	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	الحد الأقصى المضمون
385	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
386	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
387	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	قيمة نموذجية
388	**B30G120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
389	**B30G120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	قيمة نموذجية
390	**B30G120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	الحد الأقصى المضمون
391	**B30G120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
392	**B30G130** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
393	**B30G130** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
394	**B30G130** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
395	**B30G130** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	قيمة نموذجية
396	**B30P090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
397	**B30P090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	قيمة نموذجية
398	**B30P090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
399	**B30P090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
400	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
401	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
402	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
403	**B30P095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
404	**B30P095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	قيمة نموذجية
405	**B30P095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
406	**B30P095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	قيمة نموذجية
407	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
408	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
409	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
410	**B30P100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
411	**B30P100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
412	**B30P100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	الحد الأقصى المضمون
413	**B30P100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
414	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
415	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
416	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	الحد الأقصى المضمون
417	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
418	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
419	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	قيمة نموذجية
420	**B30P105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
421	**B30P105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
422	**B30P105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	الحد الأقصى المضمون
423	**B30P105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	قيمة نموذجية
424	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
425	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
426	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	الحد الأقصى المضمون
427	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
428	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
429	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	قيمة نموذجية
430	**B30P120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
431	**B30P120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
432	**B30P120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
433	**B30P120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	قيمة نموذجية
434	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
435	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
436	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
437	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	قيمة نموذجية
438	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
439	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	قيمة نموذجية
440	**B30R090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
441	**B30R090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
442	**B30R090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	الحد الأقصى المضمون
443	**B30R090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
444	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
445	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	الحد الأقصى المضمون
446	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
447	**B30R095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
448	**B30R095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
449	**B30R095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	الحد الأقصى المضمون
450	**B30R095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
451	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
452	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	الحد الأقصى المضمون
453	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
454	**B30R100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
455	**B30R100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	قيمة نموذجية
456	**B30R100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	الحد الأقصى المضمون
457	**B30R100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	قيمة نموذجية
458	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
459	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
460	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	الحد الأقصى المضمون
461	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
462	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
463	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	قيمة نموذجية
464	**B30R105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
465	**B30R105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
466	**B30R105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
467	**B30R105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
468	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
469	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
470	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	مستوى سرعة التضيّق المغناطيسي	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	الحد الأقصى المضمون
471	**B35G135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
472	**B35G135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
473	**B35G135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
474	**B35G135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	قيمة نموذجية
475	**B35G145** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
476	**B35G145** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
477	**B35G145** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون
478	**B35G145** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	قيمة نموذجية
479	**B35G155** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
480	**B35G155** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
481	**B35G155** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	الحد الأقصى المضمون
482	**B35G155** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	قيمة نموذجية
483	**B35P115** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
484	**B35P115** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
485	**B35P115** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	الحد الأقصى المضمون
486	**B35P115** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
487	**B35P125** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
488	**B35P125** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	قيمة نموذجية
489	**B35P125** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	الحد الأقصى المضمون
490	**B35P125** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	قيمة نموذجية
491	**B35P135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
492	**B35P135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
493	**B35P135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
494	**B35P135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	قيمة نموذجية
495	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00265** W/kg	قيمة نموذجية
496	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00962** W/kg	قيمة نموذجية
497	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0208** W/kg	قيمة نموذجية
498	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0363** W/kg	قيمة نموذجية
499	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** W/kg	قيمة نموذجية
500	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0799** W/kg	قيمة نموذجية
501	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1083** W/kg	قيمة نموذجية
502	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1412** W/kg	قيمة نموذجية
503	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1786** W/kg	قيمة نموذجية
504	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** W/kg	قيمة نموذجية
505	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.267** W/kg	قيمة نموذجية
506	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** W/kg	قيمة نموذجية
507	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/kg	قيمة نموذجية
508	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/kg	قيمة نموذجية
509	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** W/kg	قيمة نموذجية
510	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.49** W/kg	قيمة نموذجية
511	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.576** W/kg	قيمة نموذجية
512	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.74** W/kg	الحد الأقصى المضمون
513	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.677** W/kg	قيمة نموذجية
514	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.67** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
515	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.822** W/kg	قيمة نموذجية
516	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.140** W/kg	قيمة نموذجية
517	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	قيمة نموذجية
518	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00317** W/kg	قيمة نموذجية
519	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01260** W/kg	قيمة نموذجية
520	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01191** W/kg	قيمة نموذجية
521	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0262** W/kg	قيمة نموذجية
522	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	قيمة نموذجية
523	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/kg	قيمة نموذجية
524	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0476** W/kg	قيمة نموذجية
525	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** W/kg	قيمة نموذجية
526	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0702** W/kg	قيمة نموذجية
527	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1031** W/kg	قيمة نموذجية
528	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0995** W/kg	قيمة نموذجية
529	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1337** W/kg	قيمة نموذجية
530	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1383** W/kg	قيمة نموذجية
531	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1726** W/kg	قيمة نموذجية
532	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1785** W/kg	قيمة نموذجية
533	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.224** W/kg	قيمة نموذجية
534	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** W/kg	قيمة نموذجية
535	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.266** W/kg	قيمة نموذجية
536	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.275** W/kg	قيمة نموذجية
537	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.320** W/kg	قيمة نموذجية
538	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** W/kg	قيمة نموذجية
539	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.381** W/kg	قيمة نموذجية
540	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** W/kg	قيمة نموذجية
541	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** W/kg	قيمة نموذجية
542	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.447** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
543	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.539** W/kg	قيمة نموذجية
544	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.521** W/kg	قيمة نموذجية
545	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	الحد الأقصى المضمون
546	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** W/kg	قيمة نموذجية
547	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	قيمة نموذجية
548	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.624** W/kg	قيمة نموذجية
549	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.697** W/kg	قيمة نموذجية
550	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.724** W/kg	قيمة نموذجية
551	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
552	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.852** W/kg	قيمة نموذجية
553	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
554	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.826** W/kg	قيمة نموذجية
555	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.037** W/kg	قيمة نموذجية
556	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.064** W/kg	قيمة نموذجية
557	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.496** W/kg	قيمة نموذجية
558	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.545** W/kg	قيمة نموذجية
559	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00676** VA/kg	قيمة نموذجية
560	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00628** VA/kg	قيمة نموذجية
561	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0219** VA/kg	قيمة نموذجية
562	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0231** VA/kg	قيمة نموذجية
563	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0457** VA/kg	قيمة نموذجية
564	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** VA/kg	قيمة نموذجية
565	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0757** VA/kg	قيمة نموذجية
566	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0772** VA/kg	قيمة نموذجية
567	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1121** VA/kg	قيمة نموذجية
568	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1110** VA/kg	قيمة نموذجية
569	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1513** VA/kg	قيمة نموذجية
570	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1510** VA/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
571	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1948** VA/kg	قيمة نموذجية
572	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1953** VA/kg	قيمة نموذجية
573	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.243** VA/kg	قيمة نموذجية
574	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.244** VA/kg	قيمة نموذجية
575	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.295** VA/kg	قيمة نموذجية
576	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.297** VA/kg	قيمة نموذجية
577	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.355** VA/kg	قيمة نموذجية
578	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.352** VA/kg	قيمة نموذجية
579	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.419** VA/kg	قيمة نموذجية
580	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.414** VA/kg	قيمة نموذجية
581	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.490** VA/kg	قيمة نموذجية
582	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.485** VA/kg	قيمة نموذجية
583	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.565** VA/kg	قيمة نموذجية
584	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.570** VA/kg	قيمة نموذجية
585	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.658** VA/kg	قيمة نموذجية
586	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.667** VA/kg	قيمة نموذجية
587	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.781** VA/kg	قيمة نموذجية
588	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.788** VA/kg	قيمة نموذجية
589	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.922** VA/kg	قيمة نموذجية
590	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.954** VA/kg	قيمة نموذجية
591	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.260** VA/kg	قيمة نموذجية
592	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.264** VA/kg	قيمة نموذجية
593	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.29** VA/kg	قيمة نموذجية
594	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.19** VA/kg	قيمة نموذجية
595	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.57** VA/kg	قيمة نموذجية
596	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.35** VA/kg	قيمة نموذجية
597	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00289** W/kg	قيمة نموذجية
598	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01082** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
599	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0236** W/kg	قيمة نموذجية
600	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0413** W/kg	قيمة نموذجية
601	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0635** W/kg	قيمة نموذجية
602	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0903** W/kg	قيمة نموذجية
603	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1218** W/kg	قيمة نموذجية
604	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1578** W/kg	قيمة نموذجية
605	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1984** W/kg	قيمة نموذجية
606	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.244** W/kg	قيمة نموذجية
607	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.296** W/kg	قيمة نموذجية
608	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.354** W/kg	قيمة نموذجية
609	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.418** W/kg	قيمة نموذجية
610	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.487** W/kg	قيمة نموذجية
611	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	الحد الأقصى المضمون
612	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.56** W/kg	قيمة نموذجية
613	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.565** W/kg	قيمة نموذجية
614	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.655** W/kg	قيمة نموذجية
615	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
616	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.773** W/kg	قيمة نموذجية
617	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
618	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.967** W/kg	قيمة نموذجية
619	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.365** W/kg	قيمة نموذجية
620	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00578** VA/kg	قيمة نموذجية
621	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.02000** VA/kg	قيمة نموذجية
622	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0417** VA/kg	قيمة نموذجية
623	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0693** VA/kg	قيمة نموذجية
624	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1022** VA/kg	قيمة نموذجية
625	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	قيمة نموذجية
626	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1834** VA/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
627	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.232** VA/kg	قيمة نموذجية
628	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.288** VA/kg	قيمة نموذجية
629	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.354** VA/kg	قيمة نموذجية
630	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.433** VA/kg	قيمة نموذجية
631	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.529** VA/kg	قيمة نموذجية
632	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.648** VA/kg	قيمة نموذجية
633	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.795** VA/kg	قيمة نموذجية
634	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.980** VA/kg	قيمة نموذجية
635	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.228** VA/kg	قيمة نموذجية
636	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.660** VA/kg	قيمة نموذجية
637	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.87** VA/kg	قيمة نموذجية
638	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.93** VA/kg	قيمة نموذجية
639	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00362** W/kg	قيمة نموذجية
640	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00383** W/kg	قيمة نموذجية
641	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01439** W/kg	قيمة نموذجية
642	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01390** W/kg	قيمة نموذجية
643	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	قيمة نموذجية
644	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0308** W/kg	قيمة نموذجية
645	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0539** W/kg	قيمة نموذجية
646	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0551** W/kg	قيمة نموذجية
647	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0826** W/kg	قيمة نموذجية
648	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** W/kg	قيمة نموذجية
649	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1192** W/kg	قيمة نموذجية
650	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1168** W/kg	قيمة نموذجية
651	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1593** W/kg	قيمة نموذجية
652	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1563** W/kg	قيمة نموذجية
653	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.205** W/kg	قيمة نموذجية
654	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
655	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	قيمة نموذجية
656	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.257** W/kg	قيمة نموذجية
657	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.308** W/kg	قيمة نموذجية
658	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.314** W/kg	قيمة نموذجية
659	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.378** W/kg	قيمة نموذجية
660	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.371** W/kg	قيمة نموذجية
661	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.449** W/kg	قيمة نموذجية
662	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.441** W/kg	قيمة نموذجية
663	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.518** W/kg	قيمة نموذجية
664	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.526** W/kg	قيمة نموذجية
665	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.602** W/kg	قيمة نموذجية
666	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.612** W/kg	قيمة نموذجية
667	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	الحد الأقصى المضمون
668	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.707** W/kg	قيمة نموذجية
669	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
670	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.698** W/kg	قيمة نموذجية
671	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.817** W/kg	قيمة نموذجية
672	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.805** W/kg	قيمة نموذجية
673	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
674	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
675	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.956** W/kg	قيمة نموذجية
676	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.950** W/kg	قيمة نموذجية
677	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.177** W/kg	قيمة نموذجية
678	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.168** W/kg	قيمة نموذجية
679	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.622** W/kg	قيمة نموذجية
680	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.637** W/kg	قيمة نموذجية
681	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00677** VA/kg	قيمة نموذجية
682	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00724** VA/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
683	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0252** VA/kg	قيمة نموذجية
684	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	قيمة نموذجية
685	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0507** VA/kg	قيمة نموذجية
686	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0517** VA/kg	قيمة نموذجية
687	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0847** VA/kg	قيمة نموذجية
688	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0841** VA/kg	قيمة نموذجية
689	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1233** VA/kg	قيمة نموذجية
690	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1229** VA/kg	قيمة نموذجية
691	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1676** VA/kg	قيمة نموذجية
692	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1659** VA/kg	قيمة نموذجية
693	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.217** VA/kg	قيمة نموذجية
694	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.213** VA/kg	قيمة نموذجية
695	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	قيمة نموذجية
696	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.265** VA/kg	قيمة نموذجية
697	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.322** VA/kg	قيمة نموذجية
698	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.329** VA/kg	قيمة نموذجية
699	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.384** VA/kg	قيمة نموذجية
700	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.393** VA/kg	قيمة نموذجية
701	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.451** VA/kg	قيمة نموذجية
702	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.463** VA/kg	قيمة نموذجية
703	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.539** VA/kg	قيمة نموذجية
704	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.526** VA/kg	قيمة نموذجية
705	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.612** VA/kg	قيمة نموذجية
706	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.625** VA/kg	قيمة نموذجية
707	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.725** VA/kg	قيمة نموذجية
708	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.708** VA/kg	قيمة نموذجية
709	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.848** VA/kg	قيمة نموذجية
710	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.830** VA/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
711	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.017** VA/kg	قيمة نموذجية
712	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.989** VA/kg	قيمة نموذجية
713	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	قيمة نموذجية
714	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	قيمة نموذجية
715	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.22** VA/kg	قيمة نموذجية
716	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.08** VA/kg	قيمة نموذجية
717	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.03** VA/kg	قيمة نموذجية
718	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**8.04** VA/kg	قيمة نموذجية
719	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00328** W/kg	قيمة نموذجية
720	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01246** W/kg	قيمة نموذجية
721	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	قيمة نموذجية
722	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** W/kg	قيمة نموذجية
723	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0738** W/kg	قيمة نموذجية
724	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1050** W/kg	قيمة نموذجية
725	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1415** W/kg	قيمة نموذجية
726	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1837** W/kg	قيمة نموذجية
727	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** W/kg	قيمة نموذجية
728	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.284** W/kg	قيمة نموذجية
729	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.344** W/kg	قيمة نموذجية
730	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.410** W/kg	قيمة نموذجية
731	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.483** W/kg	قيمة نموذجية
732	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.562** W/kg	قيمة نموذجية
733	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	الحد الأقصى المضمون
734	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	قيمة نموذجية
735	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.649** W/kg	قيمة نموذجية
736	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.748** W/kg	قيمة نموذجية
737	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
738	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.872** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
739	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	قيمة نموذجية
740	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.067** W/kg	قيمة نموذجية
741	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.440** W/kg	قيمة نموذجية
742	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00542** VA/kg	قيمة نموذجية
743	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01918** VA/kg	قيمة نموذجية
744	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0405** VA/kg	قيمة نموذجية
745	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0681** VA/kg	قيمة نموذجية
746	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1015** VA/kg	قيمة نموذجية
747	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	قيمة نموذجية
748	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1845** VA/kg	قيمة نموذجية
749	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.235** VA/kg	قيمة نموذجية
750	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.292** VA/kg	قيمة نموذجية
751	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.359** VA/kg	قيمة نموذجية
752	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.439** VA/kg	قيمة نموذجية
753	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.534** VA/kg	قيمة نموذجية
754	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.650** VA/kg	قيمة نموذجية
755	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.789** VA/kg	قيمة نموذجية
756	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.954** VA/kg	قيمة نموذجية
757	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.162** VA/kg	قيمة نموذجية
758	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.526** VA/kg	قيمة نموذجية
759	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.64** VA/kg	قيمة نموذجية
760	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.17** VA/kg	قيمة نموذجية
761	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	قيمة نموذجية
762	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** W/kg	قيمة نموذجية
763	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01613** W/kg	قيمة نموذجية
764	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01586** W/kg	قيمة نموذجية
765	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** W/kg	قيمة نموذجية
766	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
767	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0593** W/kg	قيمة نموذجية
768	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0603** W/kg	قيمة نموذجية
769	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0917** W/kg	قيمة نموذجية
770	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0902** W/kg	قيمة نموذجية
771	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1267** W/kg	قيمة نموذجية
772	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1288** W/kg	قيمة نموذجية
773	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1687** W/kg	قيمة نموذجية
774	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1717** W/kg	قيمة نموذجية
775	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.220** W/kg	قيمة نموذجية
776	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.216** W/kg	قيمة نموذجية
777	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.269** W/kg	قيمة نموذجية
778	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.275** W/kg	قيمة نموذجية
779	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.329** W/kg	قيمة نموذجية
780	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.337** W/kg	قيمة نموذجية
781	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.405** W/kg	قيمة نموذجية
782	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.395** W/kg	قيمة نموذجية
783	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.479** W/kg	قيمة نموذجية
784	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.468** W/kg	قيمة نموذجية
785	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.548** W/kg	قيمة نموذجية
786	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.561** W/kg	قيمة نموذجية
787	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.650** W/kg	قيمة نموذجية
788	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.636** W/kg	قيمة نموذجية
789	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	الحد الأقصى المضمون
790	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	قيمة نموذجية
791	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
792	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.737** W/kg	قيمة نموذجية
793	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.846** W/kg	قيمة نموذجية
794	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.864** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
795	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
796	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.992** W/kg	قيمة نموذجية
797	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	قيمة نموذجية
798	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.007** W/kg	قيمة نموذجية
799	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.245** W/kg	قيمة نموذجية
800	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.222** W/kg	قيمة نموذجية
801	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.718** W/kg	قيمة نموذجية
802	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.746** W/kg	قيمة نموذجية
803	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00742** VA/kg	قيمة نموذجية
804	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00689** VA/kg	قيمة نموذجية
805	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0251** VA/kg	قيمة نموذجية
806	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	قيمة نموذجية
807	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0502** VA/kg	قيمة نموذجية
808	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0512** VA/kg	قيمة نموذجية
809	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0831** VA/kg	قيمة نموذجية
810	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0839** VA/kg	قيمة نموذجية
811	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1224** VA/kg	قيمة نموذجية
812	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1218** VA/kg	قيمة نموذجية
813	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	قيمة نموذجية
814	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	قيمة نموذجية
815	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	قيمة نموذجية
816	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	قيمة نموذجية
817	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	قيمة نموذجية
818	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** VA/kg	قيمة نموذجية
819	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.328** VA/kg	قيمة نموذجية
820	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.330** VA/kg	قيمة نموذجية
821	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.396** VA/kg	قيمة نموذجية
822	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.394** VA/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
823	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.465** VA/kg	قيمة نموذجية
824	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.469** VA/kg	قيمة نموذجية
825	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.549** VA/kg	قيمة نموذجية
826	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.544** VA/kg	قيمة نموذجية
827	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.638** VA/kg	قيمة نموذجية
828	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.633** VA/kg	قيمة نموذجية
829	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.732** VA/kg	قيمة نموذجية
830	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.741** VA/kg	قيمة نموذجية
831	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.867** VA/kg	قيمة نموذجية
832	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.856** VA/kg	قيمة نموذجية
833	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.024** VA/kg	قيمة نموذجية
834	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.039** VA/kg	قيمة نموذجية
835	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.311** VA/kg	قيمة نموذجية
836	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.329** VA/kg	قيمة نموذجية
837	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	قيمة نموذجية
838	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	قيمة نموذجية
839	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.36** VA/kg	قيمة نموذجية
840	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.38** VA/kg	قيمة نموذجية
841	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00361** W/kg	قيمة نموذجية
842	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01382** W/kg	قيمة نموذجية
843	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** W/kg	قيمة نموذجية
844	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** W/kg	قيمة نموذجية
845	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0818** W/kg	قيمة نموذجية
846	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1159** W/kg	قيمة نموذجية
847	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1556** W/kg	قيمة نموذجية
848	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	قيمة نموذجية
849	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	قيمة نموذجية
850	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.310** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
851	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.374** W/kg	قيمة نموذجية
852	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.444** W/kg	قيمة نموذجية
853	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.522** W/kg	قيمة نموذجية
854	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.607** W/kg	قيمة نموذجية
855	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	الحد الأقصى المضمون
856	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
857	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.702** W/kg	قيمة نموذجية
858	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.811** W/kg	قيمة نموذجية
859	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
860	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.946** W/kg	قيمة نموذجية
861	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
862	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.145** W/kg	قيمة نموذجية
863	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.551** W/kg	قيمة نموذجية
864	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/kg	قيمة نموذجية
865	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0208** VA/kg	قيمة نموذجية
866	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0438** VA/kg	قيمة نموذجية
867	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0736** VA/kg	قيمة نموذجية
868	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1092** VA/kg	قيمة نموذجية
869	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1505** VA/kg	قيمة نموذجية
870	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1974** VA/kg	قيمة نموذجية
871	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.251** VA/kg	قيمة نموذجية
872	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.312** VA/kg	قيمة نموذجية
873	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.383** VA/kg	قيمة نموذجية
874	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.466** VA/kg	قيمة نموذجية
875	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.563** VA/kg	قيمة نموذجية
876	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.679** VA/kg	قيمة نموذجية
877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.818** VA/kg	قيمة نموذجية
878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.993** VA/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
879	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.234** VA/kg	قيمة نموذجية
880	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.635** VA/kg	قيمة نموذجية
881	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.70** VA/kg	قيمة نموذجية
882	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.88** VA/kg	قيمة نموذجية
883	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00140** W/lb	قيمة نموذجية
884	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00528** W/lb	قيمة نموذجية
885	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0117** W/lb	قيمة نموذجية
886	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0205** W/lb	قيمة نموذجية
887	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	قيمة نموذجية
888	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0451** W/lb	قيمة نموذجية
889	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.061** W/lb	قيمة نموذجية
890	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0791** W/lb	قيمة نموذجية
891	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0995** W/lb	قيمة نموذجية
892	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	قيمة نموذجية
893	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	قيمة نموذجية
894	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.176** W/lb	قيمة نموذجية
895	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.208** W/lb	قيمة نموذجية
896	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.246** W/lb	قيمة نموذجية
897	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	الحد الأقصى المضمون
898	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	قيمة نموذجية
899	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	قيمة نموذجية
900	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.352** W/lb	قيمة نموذجية
901	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.479** W/lb	الحد الأقصى المضمون
902	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	قيمة نموذجية
903	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	قيمة نموذجية
904	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.607** W/lb	قيمة نموذجية
905	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.797** W/lb	قيمة نموذجية
906	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00399** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
907	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	قيمة نموذجية
908	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	قيمة نموذجية
909	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0433** VA/lb	قيمة نموذجية
910	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0621** VA/lb	قيمة نموذجية
911	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0829** VA/lb	قيمة نموذجية
912	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.106** VA/lb	قيمة نموذجية
913	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.131** VA/lb	قيمة نموذجية
914	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	قيمة نموذجية
915	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.188** VA/lb	قيمة نموذجية
916	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.223** VA/lb	قيمة نموذجية
917	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.263** VA/lb	قيمة نموذجية
918	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.314** VA/lb	قيمة نموذجية
919	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.382** VA/lb	قيمة نموذجية
920	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** VA/lb	قيمة نموذجية
921	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.698** VA/lb	قيمة نموذجية
922	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** VA/lb	قيمة نموذجية
923	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	قيمة نموذجية
924	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.0** VA/lb	قيمة نموذجية
925	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00148** W/lb	قيمة نموذجية
926	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00547** W/lb	قيمة نموذجية
927	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0119** W/lb	قيمة نموذجية
928	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0206** W/lb	قيمة نموذجية
929	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	قيمة نموذجية
930	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0450** W/lb	قيمة نموذجية
931	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0607** W/lb	قيمة نموذجية
932	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0788** W/lb	قيمة نموذجية
933	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0994** W/lb	قيمة نموذجية
934	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
935	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	قيمة نموذجية
936	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.177** W/lb	قيمة نموذجية
937	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.210** W/lb	قيمة نموذجية
938	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.248** W/lb	قيمة نموذجية
939	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	الحد الأقصى المضمون
940	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.295** W/lb	قيمة نموذجية
941	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.294** W/lb	قيمة نموذجية
942	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.358** W/lb	قيمة نموذجية
943	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.488** W/lb	الحد الأقصى المضمون
944	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	قيمة نموذجية
945	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	قيمة نموذجية
946	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.638** W/lb	قيمة نموذجية
947	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.84** W/lb	قيمة نموذجية
948	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00347** VA/lb	قيمة نموذجية
949	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	قيمة نموذجية
950	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** VA/lb	قيمة نموذجية
951	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0366** VA/lb	قيمة نموذجية
952	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0526** VA/lb	قيمة نموذجية
953	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0703** VA/lb	قيمة نموذجية
954	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0900** VA/lb	قيمة نموذجية
955	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.112** VA/lb	قيمة نموذجية
956	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** VA/lb	قيمة نموذجية
957	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.162** VA/lb	قيمة نموذجية
958	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.193** VA/lb	قيمة نموذجية
959	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** VA/lb	قيمة نموذجية
960	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.272** VA/lb	قيمة نموذجية
961	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** VA/lb	قيمة نموذجية
962	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.426** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
963	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.608** VA/lb	قيمة نموذجية
964	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** VA/lb	قيمة نموذجية
965	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	قيمة نموذجية
966	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	قيمة نموذجية
967	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00154** W/lb	قيمة نموذجية
968	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	قيمة نموذجية
969	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00581** W/lb	قيمة نموذجية
970	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0127** W/lb	قيمة نموذجية
971	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0125** W/lb	قيمة نموذجية
972	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0218** W/lb	قيمة نموذجية
973	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0222** W/lb	قيمة نموذجية
974	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0343** W/lb	قيمة نموذجية
975	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	قيمة نموذجية
976	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0489** W/lb	قيمة نموذجية
977	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0477** W/lb	قيمة نموذجية
978	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0641** W/lb	قيمة نموذجية
979	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0659** W/lb	قيمة نموذجية
980	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0854** W/lb	قيمة نموذجية
981	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0829** W/lb	قيمة نموذجية
982	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.107** W/lb	قيمة نموذجية
983	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.104** W/lb	قيمة نموذجية
984	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.132** W/lb	قيمة نموذجية
985	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.128** W/lb	قيمة نموذجية
986	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	قيمة نموذجية
987	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.159** W/lb	قيمة نموذجية
988	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	قيمة نموذجية
989	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.189** W/lb	قيمة نموذجية
990	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.223** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
991	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	قيمة نموذجية
992	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.263** W/lb	قيمة نموذجية
993	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	قيمة نموذجية
994	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.340** W/lb	الحد الأقصى المضمون
995	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	قيمة نموذجية
996	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	قيمة نموذجية
997	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.311** W/lb	قيمة نموذجية
998	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.374** W/lb	قيمة نموذجية
999	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.363** W/lb	قيمة نموذجية
1000	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.530** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1001	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.455** W/lb	قيمة نموذجية
1002	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.457** W/lb	قيمة نموذجية
1003	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.468** W/lb	قيمة نموذجية
1004	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.609** W/lb	قيمة نموذجية
1005	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.631** W/lb	قيمة نموذجية
1006	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.824** W/lb	قيمة نموذجية
1007	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.795** W/lb	قيمة نموذجية
1008	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00458** VA/lb	قيمة نموذجية
1009	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00413** VA/lb	قيمة نموذجية
1010	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0139** VA/lb	قيمة نموذجية
1011	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0152** VA/lb	قيمة نموذجية
1012	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** VA/lb	قيمة نموذجية
1013	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0279** VA/lb	قيمة نموذجية
1014	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0449** VA/lb	قيمة نموذجية
1015	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** VA/lb	قيمة نموذجية
1016	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0683** VA/lb	قيمة نموذجية
1017	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0645** VA/lb	قيمة نموذجية
1018	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0910** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1019	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0862** VA/lb	قيمة نموذجية
1020	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** VA/lb	قيمة نموذجية
1021	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	قيمة نموذجية
1022	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.136** VA/lb	قيمة نموذجية
1023	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	قيمة نموذجية
1024	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	قيمة نموذجية
1025	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.165** VA/lb	قيمة نموذجية
1026	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.207** VA/lb	قيمة نموذجية
1027	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.196** VA/lb	قيمة نموذجية
1028	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.244** VA/lb	قيمة نموذجية
1029	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.232** VA/lb	قيمة نموذجية
1030	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	قيمة نموذجية
1031	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	قيمة نموذجية
1032	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.325** VA/lb	قيمة نموذجية
1033	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	قيمة نموذجية
1034	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.392** VA/lb	قيمة نموذجية
1035	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.410** VA/lb	قيمة نموذجية
1036	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.521** VA/lb	قيمة نموذجية
1037	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.494** VA/lb	قيمة نموذجية
1038	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	قيمة نموذجية
1039	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** VA/lb	قيمة نموذجية
1040	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** VA/lb	قيمة نموذجية
1041	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** VA/lb	قيمة نموذجية
1042	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.19** VA/lb	قيمة نموذجية
1043	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.24** VA/lb	قيمة نموذجية
1044	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**11.7** VA/lb	قيمة نموذجية
1045	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	قيمة نموذجية
1046	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00155** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1047	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00576** W/lb	قيمة نموذجية
1048	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0126** W/lb	قيمة نموذجية
1049	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0219** W/lb	قيمة نموذجية
1050	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	قيمة نموذجية
1051	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0478** W/lb	قيمة نموذجية
1052	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0643** W/lb	قيمة نموذجية
1053	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0833** W/lb	قيمة نموذجية
1054	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.105** W/lb	قيمة نموذجية
1055	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.129** W/lb	قيمة نموذجية
1056	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.155** W/lb	قيمة نموذجية
1057	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.185** W/lb	قيمة نموذجية
1058	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.219** W/lb	قيمة نموذجية
1059	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.258** W/lb	قيمة نموذجية
1060	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.313** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1061	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	قيمة نموذجية
1062	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	قيمة نموذجية
1063	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	قيمة نموذجية
1064	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.477** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1065	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	قيمة نموذجية
1066	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	قيمة نموذجية
1067	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.617** W/lb	قيمة نموذجية
1068	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.805** W/lb	قيمة نموذجية
1069	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00403** VA/lb	قيمة نموذجية
1070	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	قيمة نموذجية
1071	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	قيمة نموذجية
1072	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0434** VA/lb	قيمة نموذجية
1073	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0622** VA/lb	قيمة نموذجية
1074	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0834** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1075	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.107** VA/lb	قيمة نموذجية
1076	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.132** VA/lb	قيمة نموذجية
1077	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.160** VA/lb	قيمة نموذجية
1078	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	قيمة نموذجية
1079	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.227** VA/lb	قيمة نموذجية
1080	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.268** VA/lb	قيمة نموذجية
1081	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.319** VA/lb	قيمة نموذجية
1082	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.387** VA/lb	قيمة نموذجية
1083	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.491** VA/lb	قيمة نموذجية
1084	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.686** VA/lb	قيمة نموذجية
1085	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** VA/lb	قيمة نموذجية
1086	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.23** VA/lb	قيمة نموذجية
1087	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	قيمة نموذجية
1088	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	قيمة نموذجية
1089	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00556** W/lb	قيمة نموذجية
1090	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0122** W/lb	قيمة نموذجية
1091	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0212** W/lb	قيمة نموذجية
1092	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0326** W/lb	قيمة نموذجية
1093	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0465** W/lb	قيمة نموذجية
1094	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0628** W/lb	قيمة نموذجية
1095	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0817** W/lb	قيمة نموذجية
1096	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	قيمة نموذجية
1097	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	قيمة نموذجية
1098	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	قيمة نموذجية
1099	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.184** W/lb	قيمة نموذجية
1100	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	قيمة نموذجية
1101	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.256** W/lb	قيمة نموذجية
1102	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.316** W/lb	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1103	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	قيمة نموذجية
1104	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	قيمة نموذجية
1105	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	قيمة نموذجية
1106	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.484** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1107	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.465** W/lb	قيمة نموذجية
1108	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.464** W/lb	قيمة نموذجية
1109	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.627** W/lb	قيمة نموذجية
1110	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.806** W/lb	قيمة نموذجية
1111	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00336** VA/lb	قيمة نموذجية
1112	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0112** VA/lb	قيمة نموذجية
1113	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0225** VA/lb	قيمة نموذجية
1114	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0364** VA/lb	قيمة نموذجية
1115	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0524** VA/lb	قيمة نموذجية
1116	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0706** VA/lb	قيمة نموذجية
1117	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0908** VA/lb	قيمة نموذجية
1118	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.113** VA/lb	قيمة نموذجية
1119	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** VA/lb	قيمة نموذجية
1120	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** VA/lb	قيمة نموذجية
1121	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.197** VA/lb	قيمة نموذجية
1122	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.235** VA/lb	قيمة نموذجية
1123	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** VA/lb	قيمة نموذجية
1124	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.344** VA/lb	قيمة نموذجية
1125	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.441** VA/lb	قيمة نموذجية
1126	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.627** VA/lb	قيمة نموذجية
1127	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	قيمة نموذجية
1128	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/lb	قيمة نموذجية
1129	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	قيمة نموذجية
1130	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00150** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1131	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0056** W/lb	قيمة نموذجية
1132	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0123** W/lb	قيمة نموذجية
1133	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0214** W/lb	قيمة نموذجية
1134	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0329** W/lb	قيمة نموذجية
1135	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0469** W/lb	قيمة نموذجية
1136	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0633** W/lb	قيمة نموذجية
1137	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0821** W/lb	قيمة نموذجية
1138	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	قيمة نموذجية
1139	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	قيمة نموذجية
1140	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	قيمة نموذجية
1141	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	قيمة نموذجية
1142	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	قيمة نموذجية
1143	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	قيمة نموذجية
1144	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1145	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	قيمة نموذجية
1146	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	قيمة نموذجية
1147	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.360** W/lb	قيمة نموذجية
1148	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.453** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1149	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	قيمة نموذجية
1150	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	قيمة نموذجية
1151	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.603** W/lb	قيمة نموذجية
1152	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.796** W/lb	قيمة نموذجية
1153	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00379** VA/lb	قيمة نموذجية
1154	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0127** VA/lb	قيمة نموذجية
1155	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0255** VA/lb	قيمة نموذجية
1156	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0412** VA/lb	قيمة نموذجية
1157	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0593** VA/lb	قيمة نموذجية
1158	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0796** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1159	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.102** VA/lb	قيمة نموذجية
1160	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	قيمة نموذجية
1161	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.154** VA/lb	قيمة نموذجية
1162	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.184** VA/lb	قيمة نموذجية
1163	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.218** VA/lb	قيمة نموذجية
1164	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.257** VA/lb	قيمة نموذجية
1165	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.306** VA/lb	قيمة نموذجية
1166	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.370** VA/lb	قيمة نموذجية
1167	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.469** VA/lb	قيمة نموذجية
1168	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.652** VA/lb	قيمة نموذجية
1169	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	قيمة نموذجية
1170	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	قيمة نموذجية
1171	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.4** VA/lb	قيمة نموذجية
1172	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00189** W/lb	قيمة نموذجية
1173	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00183** W/lb	قيمة نموذجية
1174	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00702** W/lb	قيمة نموذجية
1175	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00707** W/lb	قيمة نموذجية
1176	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	قيمة نموذجية
1177	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0153** W/lb	قيمة نموذجية
1178	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0264** W/lb	قيمة نموذجية
1179	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	قيمة نموذجية
1180	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	قيمة نموذجية
1181	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0400** W/lb	قيمة نموذجية
1182	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0564** W/lb	قيمة نموذجية
1183	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0568** W/lb	قيمة نموذجية
1184	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0761** W/lb	قيمة نموذجية
1185	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0753** W/lb	قيمة نموذجية
1186	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0968** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1187	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0981** W/lb	قيمة نموذجية
1188	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.121** W/lb	قيمة نموذجية
1189	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.123** W/lb	قيمة نموذجية
1190	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.151** W/lb	قيمة نموذجية
1191	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.148** W/lb	قيمة نموذجية
1192	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.179** W/lb	قيمة نموذجية
1193	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.182** W/lb	قيمة نموذجية
1194	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.217** W/lb	قيمة نموذجية
1195	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.214** W/lb	قيمة نموذجية
1196	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	قيمة نموذجية
1197	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.253** W/lb	قيمة نموذجية
1198	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.298** W/lb	قيمة نموذجية
1199	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.300** W/lb	قيمة نموذجية
1200	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1201	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.354** W/lb	قيمة نموذجية
1202	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.353** W/lb	قيمة نموذجية
1203	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	قيمة نموذجية
1204	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.421** W/lb	قيمة نموذجية
1205	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.418** W/lb	قيمة نموذجية
1206	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1207	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.520** W/lb	قيمة نموذجية
1208	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.518** W/lb	قيمة نموذجية
1209	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.514** W/lb	قيمة نموذجية
1210	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.680** W/lb	قيمة نموذجية
1211	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.658** W/lb	قيمة نموذجية
1212	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.770** W/lb	قيمة نموذجية
1213	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.845** W/lb	قيمة نموذجية
1214	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00424** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1215	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00472** VA/lb	قيمة نموذجية
1216	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0141** VA/lb	قيمة نموذجية
1217	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0154** VA/lb	قيمة نموذجية
1218	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	قيمة نموذجية
1219	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** VA/lb	قيمة نموذجية
1220	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0457** VA/lb	قيمة نموذجية
1221	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0488** VA/lb	قيمة نموذجية
1222	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	قيمة نموذجية
1223	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0699** VA/lb	قيمة نموذجية
1224	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0937** VA/lb	قيمة نموذجية
1225	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	قيمة نموذجية
1226	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	قيمة نموذجية
1227	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.120** VA/lb	قيمة نموذجية
1228	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** VA/lb	قيمة نموذجية
1229	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.149** VA/lb	قيمة نموذجية
1230	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.181** VA/lb	قيمة نموذجية
1231	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	قيمة نموذجية
1232	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.208** VA/lb	قيمة نموذجية
1233	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.218** VA/lb	قيمة نموذجية
1234	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	قيمة نموذجية
1235	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.248** VA/lb	قيمة نموذجية
1236	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.294** VA/lb	قيمة نموذجية
1237	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.306** VA/lb	قيمة نموذجية
1238	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.365** VA/lb	قيمة نموذجية
1239	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.351** VA/lb	قيمة نموذجية
1240	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.424** VA/lb	قيمة نموذجية
1241	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.437** VA/lb	قيمة نموذجية
1242	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1243	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.533** VA/lb	قيمة نموذجية
1244	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** VA/lb	قيمة نموذجية
1245	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.726** VA/lb	قيمة نموذجية
1246	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** VA/lb	قيمة نموذجية
1247	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	قيمة نموذجية
1248	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.72** VA/lb	قيمة نموذجية
1249	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.50** VA/lb	قيمة نموذجية
1250	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.4** VA/lb	قيمة نموذجية
1251	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**16.4** VA/lb	قيمة نموذجية
1252	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	قيمة نموذجية
1253	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00719** W/lb	قيمة نموذجية
1254	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0155** W/lb	قيمة نموذجية
1255	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	قيمة نموذجية
1256	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	قيمة نموذجية
1257	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0565** W/lb	قيمة نموذجية
1258	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0756** W/lb	قيمة نموذجية
1259	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0976** W/lb	قيمة نموذجية
1260	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.122** W/lb	قيمة نموذجية
1261	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.150** W/lb	قيمة نموذجية
1262	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.181** W/lb	قيمة نموذجية
1263	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.216** W/lb	قيمة نموذجية
1264	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	قيمة نموذجية
1265	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.299** W/lb	قيمة نموذجية
1266	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1267	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.352** W/lb	قيمة نموذجية
1268	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	قيمة نموذجية
1269	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.423** W/lb	قيمة نموذجية
1270	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1271	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.527** W/lb	قيمة نموذجية
1272	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.525** W/lb	قيمة نموذجية
1273	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.688** W/lb	قيمة نموذجية
1274	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.876** W/lb	قيمة نموذجية
1275	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00378** VA/lb	قيمة نموذجية
1276	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0125** VA/lb	قيمة نموذجية
1277	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0249** VA/lb	قيمة نموذجية
1278	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0403** VA/lb	قيمة نموذجية
1279	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** VA/lb	قيمة نموذجية
1280	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0786** VA/lb	قيمة نموذجية
1281	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	قيمة نموذجية
1282	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	قيمة نموذجية
1283	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** VA/lb	قيمة نموذجية
1284	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.186** VA/lb	قيمة نموذجية
1285	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.221** VA/lb	قيمة نموذجية
1286	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.262** VA/lb	قيمة نموذجية
1287	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.310** VA/lb	قيمة نموذجية
1288	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.371** VA/lb	قيمة نموذجية
1289	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.459** VA/lb	قيمة نموذجية
1290	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.613** VA/lb	قيمة نموذجية
1291	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** VA/lb	قيمة نموذجية
1292	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.90** VA/lb	قيمة نموذجية
1293	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	قيمة نموذجية
1294	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	قيمة نموذجية
1295	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	قيمة نموذجية
1296	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0075** W/lb	قيمة نموذجية
1297	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00757** W/lb	قيمة نموذجية
1298	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1299	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0165** W/lb	قيمة نموذجية
1300	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0286** W/lb	قيمة نموذجية
1301	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	قيمة نموذجية
1302	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	قيمة نموذجية
1303	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	قيمة نموذجية
1304	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0617** W/lb	قيمة نموذجية
1305	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0620** W/lb	قيمة نموذجية
1306	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0833** W/lb	قيمة نموذجية
1307	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0828** W/lb	قيمة نموذجية
1308	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	قيمة نموذجية
1309	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	قيمة نموذجية
1310	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	قيمة نموذجية
1311	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.134** W/lb	قيمة نموذجية
1312	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.165** W/lb	قيمة نموذجية
1313	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	قيمة نموذجية
1314	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.199** W/lb	قيمة نموذجية
1315	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	قيمة نموذجية
1316	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	قيمة نموذجية
1317	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.240** W/lb	قيمة نموذجية
1318	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	قيمة نموذجية
1319	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** W/lb	قيمة نموذجية
1320	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** W/lb	قيمة نموذجية
1321	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.330** W/lb	قيمة نموذجية
1322	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1323	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	قيمة نموذجية
1324	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	قيمة نموذجية
1325	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	قيمة نموذجية
1326	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.462** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1327	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.463** W/lb	قيمة نموذجية
1328	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1329	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.563** W/lb	قيمة نموذجية
1330	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	قيمة نموذجية
1331	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	قيمة نموذجية
1332	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.719** W/lb	قيمة نموذجية
1333	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.717** W/lb	قيمة نموذجية
1334	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.898** W/lb	قيمة نموذجية
1335	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.895** W/lb	قيمة نموذجية
1336	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00398** VA/lb	قيمة نموذجية
1337	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00418** VA/lb	قيمة نموذجية
1338	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0138** VA/lb	قيمة نموذجية
1339	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	قيمة نموذجية
1340	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** VA/lb	قيمة نموذجية
1341	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** VA/lb	قيمة نموذجية
1342	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0448** VA/lb	قيمة نموذجية
1343	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0447** VA/lb	قيمة نموذجية
1344	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0652** VA/lb	قيمة نموذجية
1345	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0650** VA/lb	قيمة نموذجية
1346	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0882** VA/lb	قيمة نموذجية
1347	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	قيمة نموذجية
1348	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	قيمة نموذجية
1349	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	قيمة نموذجية
1350	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.144** VA/lb	قيمة نموذجية
1351	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** VA/lb	قيمة نموذجية
1352	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** VA/lb	قيمة نموذجية
1353	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.177** VA/lb	قيمة نموذجية
1354	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1355	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	قيمة نموذجية
1356	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.259** VA/lb	قيمة نموذجية
1357	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	قيمة نموذجية
1358	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	قيمة نموذجية
1359	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	قيمة نموذجية
1360	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	قيمة نموذجية
1361	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** VA/lb	قيمة نموذجية
1362	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.452** VA/lb	قيمة نموذجية
1363	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	قيمة نموذجية
1364	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	قيمة نموذجية
1365	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.572** VA/lb	قيمة نموذجية
1366	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.783** VA/lb	قيمة نموذجية
1367	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.788** VA/lb	قيمة نموذجية
1368	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** VA/lb	قيمة نموذجية
1369	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	قيمة نموذجية
1370	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.11** VA/lb	قيمة نموذجية
1371	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.76** VA/lb	قيمة نموذجية
1372	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	قيمة نموذجية
1373	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	قيمة نموذجية
1374	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00212** W/lb	قيمة نموذجية
1375	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00789** W/lb	قيمة نموذجية
1376	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0170** W/lb	قيمة نموذجية
1377	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0293** W/lb	قيمة نموذجية
1378	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0446** W/lb	قيمة نموذجية
1379	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0631** W/lb	قيمة نموذجية
1380	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0847** W/lb	قيمة نموذجية
1381	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.109** W/lb	قيمة نموذجية
1382	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1383	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.169** W/lb	قيمة نموذجية
1384	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.204** W/lb	قيمة نموذجية
1385	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.242** W/lb	قيمة نموذجية
1386	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	قيمة نموذجية
1387	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.334** W/lb	قيمة نموذجية
1388	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1389	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	قيمة نموذجية
1390	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	قيمة نموذجية
1391	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	قيمة نموذجية
1392	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1393	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.569** W/lb	قيمة نموذجية
1394	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	قيمة نموذجية
1395	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.723** W/lb	قيمة نموذجية
1396	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.899** W/lb	قيمة نموذجية
1397	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00346** VA/lb	قيمة نموذجية
1398	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	قيمة نموذجية
1399	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0233** VA/lb	قيمة نموذجية
1400	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0383** VA/lb	قيمة نموذجية
1401	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** VA/lb	قيمة نموذجية
1402	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0770** VA/lb	قيمة نموذجية
1403	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	قيمة نموذجية
1404	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.128** VA/lb	قيمة نموذجية
1405	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	قيمة نموذجية
1406	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	قيمة نموذجية
1407	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** VA/lb	قيمة نموذجية
1408	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	قيمة نموذجية
1409	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.327** VA/lb	قيمة نموذجية
1410	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.396** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1411	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.498** VA/lb	قيمة نموذجية
1412	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	قيمة نموذجية
1413	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** VA/lb	قيمة نموذجية
1414	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.67** VA/lb	قيمة نموذجية
1415	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	قيمة نموذجية
1416	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00251** W/lb	قيمة نموذجية
1417	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00247** W/lb	قيمة نموذجية
1418	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00921** W/lb	قيمة نموذجية
1419	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	قيمة نموذجية
1420	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0199** W/lb	قيمة نموذجية
1421	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0197** W/lb	قيمة نموذجية
1422	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0338** W/lb	قيمة نموذجية
1423	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0342** W/lb	قيمة نموذجية
1424	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0518** W/lb	قيمة نموذجية
1425	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0513** W/lb	قيمة نموذجية
1426	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0728** W/lb	قيمة نموذجية
1427	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0721** W/lb	قيمة نموذجية
1428	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0971** W/lb	قيمة نموذجية
1429	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0964** W/lb	قيمة نموذجية
1430	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.125** W/lb	قيمة نموذجية
1431	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.124** W/lb	قيمة نموذجية
1432	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** W/lb	قيمة نموذجية
1433	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.156** W/lb	قيمة نموذجية
1434	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** W/lb	قيمة نموذجية
1435	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.190** W/lb	قيمة نموذجية
1436	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** W/lb	قيمة نموذجية
1437	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.229** W/lb	قيمة نموذجية
1438	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1439	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	قيمة نموذجية
1440	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.321** W/lb	قيمة نموذجية
1441	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.322** W/lb	قيمة نموذجية
1442	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.376** W/lb	قيمة نموذجية
1443	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.375** W/lb	قيمة نموذجية
1444	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1445	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	قيمة نموذجية
1446	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	قيمة نموذجية
1447	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.437** W/lb	قيمة نموذجية
1448	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	قيمة نموذجية
1449	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.517** W/lb	قيمة نموذجية
1450	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1451	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.627** W/lb	قيمة نموذجية
1452	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.612** W/lb	قيمة نموذجية
1453	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.625** W/lb	قيمة نموذجية
1454	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.765** W/lb	قيمة نموذجية
1455	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.776** W/lb	قيمة نموذجية
1456	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.943** W/lb	قيمة نموذجية
1457	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.921** W/lb	قيمة نموذجية
1458	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00406** VA/lb	قيمة نموذجية
1459	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00393** VA/lb	قيمة نموذجية
1460	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	قيمة نموذجية
1461	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0132** VA/lb	قيمة نموذجية
1462	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0270** VA/lb	قيمة نموذجية
1463	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** VA/lb	قيمة نموذجية
1464	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0443** VA/lb	قيمة نموذجية
1465	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0440** VA/lb	قيمة نموذجية
1466	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0648** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1467	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0651** VA/lb	قيمة نموذجية
1468	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0889** VA/lb	قيمة نموذجية
1469	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0893** VA/lb	قيمة نموذجية
1470	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.117** VA/lb	قيمة نموذجية
1471	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	قيمة نموذجية
1472	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.147** VA/lb	قيمة نموذجية
1473	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.148** VA/lb	قيمة نموذجية
1474	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** VA/lb	قيمة نموذجية
1475	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.183** VA/lb	قيمة نموذجية
1476	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.222** VA/lb	قيمة نموذجية
1477	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** VA/lb	قيمة نموذجية
1478	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.264** VA/lb	قيمة نموذجية
1479	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** VA/lb	قيمة نموذجية
1480	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** VA/lb	قيمة نموذجية
1481	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** VA/lb	قيمة نموذجية
1482	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.379** VA/lb	قيمة نموذجية
1483	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	قيمة نموذجية
1484	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.444** VA/lb	قيمة نموذجية
1485	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	قيمة نموذجية
1486	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.544** VA/lb	قيمة نموذجية
1487	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.571** VA/lb	قيمة نموذجية
1488	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.713** VA/lb	قيمة نموذجية
1489	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.761** VA/lb	قيمة نموذجية
1490	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** VA/lb	قيمة نموذجية
1491	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.38** VA/lb	قيمة نموذجية
1492	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	قيمة نموذجية
1493	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.16** VA/lb	قيمة نموذجية
1494	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.2** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1495	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.4** VA/lb	قيمة نموذجية
1496	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00261** W/lb	قيمة نموذجية
1497	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00956** W/lb	قيمة نموذجية
1498	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	قيمة نموذجية
1499	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0350** W/lb	قيمة نموذجية
1500	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	قيمة نموذجية
1501	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0741** W/lb	قيمة نموذجية
1502	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0988** W/lb	قيمة نموذجية
1503	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	قيمة نموذجية
1504	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	قيمة نموذجية
1505	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.194** W/lb	قيمة نموذجية
1506	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.233** W/lb	قيمة نموذجية
1507	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.276** W/lb	قيمة نموذجية
1508	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.324** W/lb	قيمة نموذجية
1509	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.378** W/lb	قيمة نموذجية
1510	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1511	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.439** W/lb	قيمة نموذجية
1512	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	قيمة نموذجية
1513	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	قيمة نموذجية
1514	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	الحد الأقصى المضمون
1515	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.614** W/lb	قيمة نموذجية
1516	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.611** W/lb	قيمة نموذجية
1517	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	قيمة نموذجية
1518	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.953** W/lb	قيمة نموذجية
1519	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00367** VA/lb	قيمة نموذجية
1520	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** VA/lb	قيمة نموذجية
1521	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0253** VA/lb	قيمة نموذجية
1522	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0418** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1523	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0618** VA/lb	قيمة نموذجية
1524	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0850** VA/lb	قيمة نموذجية
1525	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.112** VA/lb	قيمة نموذجية
1526	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.141** VA/lb	قيمة نموذجية
1527	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	قيمة نموذجية
1528	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.212** VA/lb	قيمة نموذجية
1529	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.254** VA/lb	قيمة نموذجية
1530	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.300** VA/lb	قيمة نموذجية
1531	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.354** VA/lb	قيمة نموذجية
1532	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.420** VA/lb	قيمة نموذجية
1533	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.509** VA/lb	قيمة نموذجية
1534	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.658** VA/lb	قيمة نموذجية
1535	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.04** VA/lb	قيمة نموذجية
1536	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.04** VA/lb	قيمة نموذجية
1537	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.8** VA/lb	قيمة نموذجية
1538	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00269** W/kg	قيمة نموذجية
1539	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01022** W/kg	قيمة نموذجية
1540	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0223** W/kg	قيمة نموذجية
1541	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0394** W/kg	قيمة نموذجية
1542	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0609** W/kg	قيمة نموذجية
1543	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0864** W/kg	قيمة نموذجية
1544	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1160** W/kg	قيمة نموذجية
1545	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1500** W/kg	قيمة نموذجية
1546	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1883** W/kg	قيمة نموذجية
1547	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.232** W/kg	قيمة نموذجية
1548	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.280** W/kg	قيمة نموذجية
1549	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.334** W/kg	قيمة نموذجية
1550	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.394** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1551	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.460** W/kg	قيمة نموذجية
1552	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.536** W/kg	قيمة نموذجية
1553	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	قيمة نموذجية
1554	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.619** W/kg	قيمة نموذجية
1555	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1556	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
1557	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.730** W/kg	قيمة نموذجية
1558	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.893** W/kg	قيمة نموذجية
1559	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.242** W/kg	قيمة نموذجية
1560	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00314** W/kg	قيمة نموذجية
1561	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01202** W/kg	قيمة نموذجية
1562	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0264** W/kg	قيمة نموذجية
1563	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0462** W/kg	قيمة نموذجية
1564	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0712** W/kg	قيمة نموذجية
1565	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1010** W/kg	قيمة نموذجية
1566	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1359** W/kg	قيمة نموذجية
1567	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1761** W/kg	قيمة نموذجية
1568	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.2220** W/kg	قيمة نموذجية
1569	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1 T (B)	**0.273** W/kg	قيمة نموذجية
1570	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.330** W/kg	قيمة نموذجية
1571	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.393** W/kg	قيمة نموذجية
1572	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.462** W/kg	قيمة نموذجية
1573	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** W/kg	قيمة نموذجية
1574	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.619** W/kg	قيمة نموذجية
1575	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	قيمة نموذجية
1576	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** W/kg	قيمة نموذجية
1577	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1578	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1579	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
1580	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.007** W/kg	قيمة نموذجية
1581	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.362** W/kg	قيمة نموذجية
1582	**23JG110** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
1583	**23JG110** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1584	**23JG110** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	قيمة نموذجية
1585	**23JGH090** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	قيمة نموذجية
1586	**23JGH090** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1587	**23JGH090** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
1588	**23JGH095** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
1589	**23JGH095** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1590	**23JGH095** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
1591	**23JGH100** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
1592	**23JGH100** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1593	**23JGH100** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
1594	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	قيمة نموذجية
1595	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1596	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
1597	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	قيمة نموذجية
1598	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1599	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
1600	**23JGS085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	قيمة نموذجية
1601	**23JGS085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1602	**23JGS085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
1603	**23JGS090** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	قيمة نموذجية
1604	**23JGS090** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1605	**23JGS090** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	قيمة نموذجية
1606	**23JGS095** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1607	**23JGS095** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1608	**23JGS095** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
1609	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	قيمة نموذجية
1610	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1611	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	قيمة نموذجية
1612	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	قيمة نموذجية
1613	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1614	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
1615	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	قيمة نموذجية
1616	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1617	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
1618	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	قيمة نموذجية
1619	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1620	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
1621	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	قيمة نموذجية
1622	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1623	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	قيمة نموذجية
1624	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	قيمة نموذجية
1625	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1626	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
1627	**27JG120** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
1628	**27JG120** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1629	**27JG120** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	قيمة نموذجية
1630	**27JG130** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
1631	**27JG130** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1632	**27JG130** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	قيمة نموذجية
1633	**27JGH100** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	قيمة نموذجية
1634	**27JGH100** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1635	**27JGH100** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
1636	**27JGH110** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
1637	**27JGH110** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1638	**27JGH110** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	قيمة نموذجية
1639	**27JGS090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
1640	**27JGS090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1641	**27JGS090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
1642	**27JGS095** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	قيمة نموذجية
1643	**27JGS095** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1644	**27JGS095** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	قيمة نموذجية
1645	**27JGS100** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
1646	**27JGS100** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1647	**27JGS100** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
1648	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	قيمة نموذجية
1649	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1650	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
1651	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	قيمة نموذجية
1652	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1653	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
1654	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	قيمة نموذجية
1655	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1656	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
1657	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	قيمة نموذجية
1658	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1659	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
1660	**30JG120** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
1661	**30JG120** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1662	**30JG120** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1663	**30JG130** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	قيمة نموذجية
1664	**30JG130** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1665	**30JG130** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	قيمة نموذجية
1666	**30JG140** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
1667	**30JG140** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1668	**30JG140** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	قيمة نموذجية
1669	**30JGH105** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
1670	**30JGH105** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1671	**30JGH105** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	قيمة نموذجية
1672	**30JGH110** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
1673	**30JGH110** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1674	**30JGH110** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
1675	**30JGH120** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
1676	**30JGH120** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1677	**30JGH120** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	قيمة نموذجية
1678	**30JGS095** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
1679	**30JGS095** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1680	**30JGS095** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
1681	**30JGS100** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	قيمة نموذجية
1682	**30JGS100** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1683	**30JGS100** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	قيمة نموذجية
1684	**30JGS105** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
1685	**30JGS105** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1686	**30JGS105** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	قيمة نموذجية
1687	**35JG135** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
1688	**35JG135** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1689	**35JG135** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.33** W/kg	قيمة نموذجية
1690	**35JG145** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1691	**35JG145** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1692	**35JG145** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	قيمة نموذجية
1693	**35JG155** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	قيمة نموذجية
1694	**35JG155** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1695	**35JG155** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	قيمة نموذجية
1696	**35JGH115** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	قيمة نموذجية
1697	**35JGH115** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1698	**35JGH115** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	قيمة نموذجية
1699	**35JGH125** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
1700	**35JGH125** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1701	**35JGH125** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	قيمة نموذجية
1702	**35JGH135** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
1703	**35JGH135** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1704	**35JGH135** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	قيمة نموذجية
1705	**35JGS115** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
1706	**35JGS115** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1707	**35JGS115** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	قيمة نموذجية
1708	**35JGS125** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
1709	**35JGS125** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1710	**35JGS125** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	قيمة نموذجية
1711	**M-0H** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1712	**M-0H** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	قيمة نموذجية
1713	**M-0H** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1714	**M-0H** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
1715	**M-0H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1716	**M-0H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	قيمة نموذجية
1717	**M-0H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1718	**M-0H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1719	**M-0H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1720	**M-0H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
1721	**M-0H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1722	**M-0H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	قيمة نموذجية
1723	**M-1H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1724	**M-1H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
1725	**M-1H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1726	**M-1H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	قيمة نموذجية
1727	**M-1H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1728	**M-1H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
1729	**M-1H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1730	**M-1H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
1731	**M-1H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1732	**M-1H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	قيمة نموذجية
1733	**M-1H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1734	**M-1H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	قيمة نموذجية
1735	**M-2H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1736	**M-2H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
1737	**M-2H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1738	**M-2H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	قيمة نموذجية
1739	**M-2H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1740	**M-2H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
1741	**M-2H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1742	**M-2H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	قيمة نموذجية
1743	**M-3** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1744	**M-3** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
1745	**M-3** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1746	**M-3** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1747	**M-3** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1748	**M-3** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
1749	**M-3** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1750	**M-3** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	قيمة نموذجية
1751	**M-3H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1752	**M-3H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
1753	**M-3H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1754	**M-3H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	قيمة نموذجية
1755	**M-4** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1756	**M-4** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	قيمة نموذجية
1757	**M-4** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1758	**M-4** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	قيمة نموذجية
1759	**M-4** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1760	**M-4** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	قيمة نموذجية
1761	**M-4** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1762	**M-4** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	قيمة نموذجية
1763	**M-5** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1764	**M-5** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
1765	**M-5** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1766	**M-5** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	قيمة نموذجية
1767	**M-5** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1768	**M-5** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
1769	**M-5** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1770	**M-5** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	قيمة نموذجية
1771	**M-6** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1772	**M-6** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	قيمة نموذجية
1773	**M-6** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.57** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1774	**M-6** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1775	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.47** W/kg	قيمة نموذجية
1776	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.65** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1777	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
1778	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.50** W/kg	قيمة نموذجية
1779	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1780	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
1781	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	قيمة نموذجية
1782	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1783	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.71** W/kg	قيمة نموذجية
1784	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.51** W/kg	قيمة نموذجية
1785	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1786	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.69** W/kg	قيمة نموذجية
1787	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	قيمة نموذجية
1788	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1789	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
1790	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	قيمة نموذجية
1791	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1792	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.79** W/kg	قيمة نموذجية
1793	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	قيمة نموذجية
1794	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1795	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.82** W/kg	قيمة نموذجية
1796	**23Z110** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	قيمة نموذجية
1797	**23Z110** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1798	**23Z110** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	قيمة نموذجية
1799	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	قيمة نموذجية
1800	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1801	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
1802	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1803	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1804	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.72** W/kg	قيمة نموذجية
1805	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	قيمة نموذجية
1806	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1807	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
1808	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	قيمة نموذجية
1809	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1810	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
1811	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	قيمة نموذجية
1812	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1813	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
1814	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	قيمة نموذجية
1815	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1816	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
1817	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	قيمة نموذجية
1818	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1819	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
1820	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	قيمة نموذجية
1821	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1822	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
1823	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	قيمة نموذجية
1824	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1825	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
1826	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
1827	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1828	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
1829	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	قيمة نموذجية
1830	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1831	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
1832	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	قيمة نموذجية
1833	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1834	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	قيمة نموذجية
1835	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
1836	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1837	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
1838	**27Z120** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	قيمة نموذجية
1839	**27Z120** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1840	**27Z120** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	قيمة نموذجية
1841	**27Z130** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
1842	**27Z130** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1843	**27Z130** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	قيمة نموذجية
1844	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	قيمة نموذجية
1845	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1846	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
1847	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	قيمة نموذجية
1848	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1849	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
1850	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
1851	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1852	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
1853	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
1854	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1855	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	قيمة نموذجية
1856	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
1857	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1858	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1859	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
1860	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1861	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
1862	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	قيمة نموذجية
1863	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1864	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
1865	**30Z120** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	قيمة نموذجية
1866	**30Z120** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1867	**30Z120** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	قيمة نموذجية
1868	**30Z130** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	قيمة نموذجية
1869	**30Z130** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1870	**30Z130** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	قيمة نموذجية
1871	**30Z140** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
1872	**30Z140** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1873	**30Z140** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	قيمة نموذجية
1874	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	قيمة نموذجية
1875	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1876	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
1877	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
1878	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1879	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
1880	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
1881	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1882	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	قيمة نموذجية
1883	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
1884	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1885	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
1886	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1887	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1888	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	قيمة نموذجية
1889	**35Z135** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	قيمة نموذجية
1890	**35Z135** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1891	**35Z135** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	قيمة نموذجية
1892	**35Z145** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
1893	**35Z145** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1894	**35Z145** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	قيمة نموذجية
1895	**35Z155** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
1896	**35Z155** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1897	**35Z155** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	قيمة نموذجية
1898	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
1899	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1900	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	قيمة نموذجية
1901	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
1902	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1903	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
1904	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
1905	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1906	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** W/kg	قيمة نموذجية
1907	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
1908	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1909	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	قيمة نموذجية
1910	**M-0H** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
1911	**M-0H** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1912	**M-0H** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
1913	**M-0H** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	قيمة نموذجية
1914	**M-0H** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1915	**M-0H** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
1916	**M-0H** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
1917	**M-0H** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1918	**M-0H** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
1919	**M-1** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1920	**M-1** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	قيمة نموذجية
1921	**M-1** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.02** W/kg	قيمة نموذجية
1922	**M-1H** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
1923	**M-1H** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1924	**M-1H** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	قيمة نموذجية
1925	**M-1H** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
1926	**M-1H** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1927	**M-1H** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	قيمة نموذجية
1928	**M-1H** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
1929	**M-1H** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1930	**M-1H** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	قيمة نموذجية
1931	**M-2** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1932	**M-2** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
1933	**M-2** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
1934	**M-3** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1935	**M-3** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
1936	**M-3** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
1937	**M-3** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1938	**M-3** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	قيمة نموذجية
1939	**M-3** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	قيمة نموذجية
1940	**M-3** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1941	**M-3** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
1942	**M-3** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1943	**M-4** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1944	**M-4** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
1945	**M-4** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	قيمة نموذجية
1946	**M-4** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1947	**M-4** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	قيمة نموذجية
1948	**M-4** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	قيمة نموذجية
1949	**M-5** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1950	**M-5** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
1951	**M-5** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	قيمة نموذجية
1952	**M-5** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1953	**M-5** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.96** W/kg	قيمة نموذجية
1954	**M-5** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	قيمة نموذجية
1955	**M-6** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.11** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1956	**M-6** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
1957	**M-6** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	قيمة نموذجية
1958	**M100-23P** NLMK	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1959	**M100-23P** NLMK	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
1960	**M100-27P** NLMK	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1961	**M100-27P** NLMK	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.99** W/kg	قيمة نموذجية
1962	**M105-30P** NLMK	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1963	**M105-30P** NLMK	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.04** W/kg	قيمة نموذجية
1964	**M110-23S** NLMK	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1965	**M110-23S** NLMK	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.03** W/kg	قيمة نموذجية
1966	**M110-27P** NLMK	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1967	**M110-27P** NLMK	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
1968	**M110-30P** NLMK	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1969	**M110-30P** NLMK	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
1970	**M120-27S** NLMK	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1971	**M120-27S** NLMK	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.13** W/kg	قيمة نموذجية
1972	**M120-30S** NLMK	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1973	**M120-30S** NLMK	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
1974	**M130-30S** NLMK	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1975	**M130-30S** NLMK	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.26** W/kg	قيمة نموذجية
1976	**M90-23Pb** NLMK	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1977	**M90-23Pb** NLMK	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
1978	**M95-23P** NLMK	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1979	**M95-23P** NLMK	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
1980	**M95-27Pb** NLMK	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1981	**M95-27Pb** NLMK	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.945** W/kg	قيمة نموذجية
1982	**NV23S-90L** NLMK	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1983	**T100-23D** NLMK	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1984	**T100-27D** NLMK	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1985	**T105-27S** NLMK	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
1986	**T105-27S** NLMK	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.02** W/kg	قيمة نموذجية
1987	**T105-30D** NLMK	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1988	**T110-23S** NLMK	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1989	**T110-27S** NLMK	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1990	**T111-30S** NLMK	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.11** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1991	**T120-27S** NLMK	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1992	**T120-30S** NLMK	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1993	**T130-30S** NLMK	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1994	**T95-23D** NLMK	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1995	**T95-27D** NLMK	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1996	**23PH085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	قيمة نموذجية
1997	**23PH085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
1998	**23PH085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
1999	**23PH090** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
2000	**23PH090** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2001	**23PH090** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
2002	**23PH095** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	قيمة نموذجية
2003	**23PH095** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2004	**23PH095** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
2005	**23PHD080** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	قيمة نموذجية
2006	**23PHD080** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2007	**23PHD080** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
2008	**23PHD085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	قيمة نموذجية
2009	**23PHD085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2010	**23PHD085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
2011	**23PHD090** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	قيمة نموذجية
2012	**23PHD090** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2013	**23PHD090** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
2014	**23PHE080** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	قيمة نموذجية
2015	**23PHE080** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2016	**23PHE080** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
2017	**23PHE085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	قيمة نموذجية
2018	**23PHE085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2019	**23PHE085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
2020	**27PG130** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	قيمة نموذجية
2021	**27PG130** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2022	**27PG130** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	قيمة نموذجية
2023	**27PH095** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
2024	**27PH095** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2025	**27PH095** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
2026	**27PH100** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	قيمة نموذجية
2027	**27PH100** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2028	**27PH100** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	قيمة نموذجية
2029	**27PHD085** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	قيمة نموذجية
2030	**27PHD085** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2031	**27PHD085** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
2032	**27PHD090** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
2033	**27PHD090** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2034	**27PHD090** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
2035	**27PHD095** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
2036	**27PHD095** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2037	**27PHD095** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2038	**30PG120** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
2039	**30PG120** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2040	**30PG120** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	قيمة نموذجية
2041	**30PG130** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.87** W/kg	قيمة نموذجية
2042	**30PG130** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2043	**30PG130** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	قيمة نموذجية
2044	**30PH100** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
2045	**30PH100** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2046	**30PH100** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	قيمة نموذجية
2047	**30PH105** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
2048	**30PH105** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2049	**30PH105** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
2050	**30PHD095** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
2051	**30PHD095** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2052	**30PHD095** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
2053	**30PHD100** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
2054	**30PHD100** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2055	**30PHD100** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
2056	**35PG145** POSCO	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
2057	**35PG145** POSCO	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2058	**35PG145** POSCO	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	قيمة نموذجية
2059	**35PG155** POSCO	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
2060	**35PG155** POSCO	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2061	**35PG155** POSCO	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	قيمة نموذجية
2062	**15SQH085** Shougang	0.15	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.60** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2063	**15SQH085** Shougang	0.15	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.82** W/kg	قيمة نموذجية
2064	**18SQG075** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.55** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2065	**18SQG075** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2066	**18SQG075** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
2067	**18SQG080** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.58** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2068	**18SQG080** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2069	**18SQG080** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.79** W/kg	قيمة نموذجية
2070	**18SQG085** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.61** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2071	**18SQG085** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2072	**18SQG085** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
2073	**18SQG090** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.64** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2074	**18SQG090** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2075	**18SQG090** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.87** W/kg	قيمة نموذجية
2076	**18SQGD060** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.44** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2077	**18SQGD060** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.60** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2078	**18SQGD060** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.59** W/kg	قيمة نموذجية
2079	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.44** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2080	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.59** W/kg	قيمة نموذجية
2081	**18SQGD065** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.46** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2082	**18SQGD065** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.65** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2083	**18SQGD065** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2084	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.46** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2085	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
2086	**18SQGD070** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.49** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2087	**18SQGD070** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.70** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2088	**18SQGD070** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
2089	**18SQGD075** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.52** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2090	**18SQGD075** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2091	**18SQGD075** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
2092	**18SQH085** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.61** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2093	**18SQH085** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
2094	**20SQG075** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.56** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2095	**20SQG075** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2096	**20SQG075** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
2097	**20SQG080** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.59** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2098	**20SQG080** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2099	**20SQG080** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.79** W/kg	قيمة نموذجية
2100	**20SQG085** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.61** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2101	**20SQG085** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2102	**20SQG085** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2103	**20SQG090** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.63** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2104	**20SQG090** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2105	**20SQG090** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.87** W/kg	قيمة نموذجية
2106	**20SQG095** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.65** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2107	**20SQG095** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2108	**20SQG095** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.92** W/kg	قيمة نموذجية
2109	**20SQGD060** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.44** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2110	**20SQGD060** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.60** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2111	**20SQGD060** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.59** W/kg	قيمة نموذجية
2112	**20SQGD065** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.48** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2113	**20SQGD065** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.65** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2114	**20SQGD065** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
2115	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.48** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2116	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
2117	**20SQGD070** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.50** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2118	**20SQGD070** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.70** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2119	**20SQGD070** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
2120	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.50** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2121	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2122	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.50** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2123	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
2124	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.50** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2125	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
2126	**20SQGD075** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.52** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2127	**20SQGD075** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2128	**20SQGD075** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.72** W/kg	قيمة نموذجية
2129	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.52** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2130	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.72** W/kg	قيمة نموذجية
2131	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.52** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2132	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.72** W/kg	قيمة نموذجية
2133	**20SQGD080** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.55** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2134	**20SQGD080** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2135	**20SQGD080** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
2136	**20SQH085** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.61** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2137	**20SQH085** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
2138	**23SQG080** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.60** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2139	**23SQG080** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2140	**23SQG080** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2141	**23SQG085** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.62** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2142	**23SQG085** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2143	**23SQG085** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
2144	**23SQG090** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.64** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2145	**23SQG090** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2146	**23SQG090** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
2147	**23SQG095** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.66** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2148	**23SQG095** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2149	**23SQG095** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
2150	**23SQG100** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.67** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2151	**23SQG100** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2152	**23SQG100** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.92** W/kg	قيمة نموذجية
2153	**23SQGD070** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.53** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2154	**23SQGD070** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.70** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2155	**23SQGD070** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
2156	**23SQGD075** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.55** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2157	**23SQGD075** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2158	**23SQGD075** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
2159	**23SQGD080** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.56** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2160	**23SQGD080** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2161	**23SQGD080** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
2162	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.56** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2163	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
2164	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.56** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2165	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
2166	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.57** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2167	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
2168	**23SQGD085** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.59** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2169	**23SQGD085** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2170	**23SQGD085** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
2171	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.59** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2172	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
2173	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.59** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2174	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
2175	**23SQGD090** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.62** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2176	**23SQGD090** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2177	**23SQGD090** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
2178	**23SQH090** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.64** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2179	**23SQH090** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
2180	**27SQG090** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.67** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2181	**27SQG090** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2182	**27SQG090** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
2183	**27SQG095** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.68** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2184	**27SQG095** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2185	**27SQG095** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.92** W/kg	قيمة نموذجية
2186	**27SQG100** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.69** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2187	**27SQG100** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2188	**27SQG100** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
2189	**27SQG110** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.70** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2190	**27SQG110** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2191	**27SQG110** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	قيمة نموذجية
2192	**27SQGD080** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.61** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2193	**27SQGD080** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2194	**27SQGD080** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
2195	**27SQGD085** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.62** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2196	**27SQGD085** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2197	**27SQGD085** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2198	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.62** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2199	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
2200	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.62** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2201	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
2202	**27SQGD090** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.62** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2203	**27SQGD090** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2204	**27SQGD090** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
2205	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.62** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2206	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
2207	**27SQGD095** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.64** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2208	**27SQGD095** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2209	**27SQGD095** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
2210	**30SQG095** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.72** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2211	**30SQG095** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2212	**30SQG095** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
2213	**30SQG100** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.73** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2214	**30SQG100** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2215	**30SQG100** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
2216	**30SQG105** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.74** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2217	**30SQG105** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2218	**30SQG105** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	قيمة نموذجية
2219	**30SQG120** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.77** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2220	**30SQG120** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2221	**30SQG120** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.04** W/kg	قيمة نموذجية
2222	**30SQGD090** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.67** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2223	**30SQGD090** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2224	**30SQGD090** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
2225	**30SQGD095** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.69** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2226	**30SQGD095** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2227	**30SQGD095** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
2228	**30SQGD100** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.71** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2229	**30SQGD100** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2230	**30SQGD100** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
2231	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.71** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2232	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
2233	**30SQGD105** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.73** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2234	**30SQGD105** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2235	**30SQGD105** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	الخاصية	السماكة mm	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2236	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.23	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.63** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2237	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.23	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.62** W/kg	قيمة نموذجية
2238	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.23	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2239	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.23	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
2240	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.23	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.64** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2241	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.23	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.63** W/kg	قيمة نموذجية
2242	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.23	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2243	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.23	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
2244	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.23	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.67** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2245	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.23	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
2246	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.23	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2247	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.23	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
2248	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.27	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.74** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2249	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.27	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
2250	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.27	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2251	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.27	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.03** W/kg	قيمة نموذجية
2252	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.3	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.77** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2253	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.3	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
2254	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	الفواقد المغناطيسية النوعية	0.3	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.07** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2255	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.05** W/kg	قيمة نموذجية
2256	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.74** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2257	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
2258	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2259	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
2260	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.78** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2261	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
2262	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2263	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
2264	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.78** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2265	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
2266	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.14** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2267	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
2268	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.82** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2269	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
2270	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.17** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2271	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.15** W/kg	قيمة نموذجية
2272	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.77** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2273	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2274	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2275	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.14** W/kg	قيمة نموذجية
2276	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2277	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
2278	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2279	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.18** W/kg	قيمة نموذجية
2280	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.84** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2281	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
2282	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.22** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2283	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.19** W/kg	قيمة نموذجية
2284	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2285	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
2286	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2287	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.23** W/kg	قيمة نموذجية
2288	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2289	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
2290	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2291	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.24** W/kg	قيمة نموذجية
2292	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.93** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2293	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.92** W/kg	قيمة نموذجية
2294	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2295	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.25** W/kg	قيمة نموذجية
2296	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.96** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2297	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
2298	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.40** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2299	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.34** W/kg	قيمة نموذجية
2300	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.58** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2301	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.57** W/kg	قيمة نموذجية
2302	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2303	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
2304	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.60** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2305	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.59** W/kg	قيمة نموذجية
2306	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2307	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
2308	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.62** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2309	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.61** W/kg	قيمة نموذجية
2310	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2311	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2312	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.64** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2313	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.63** W/kg	قيمة نموذجية
2314	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2315	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
2316	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.67** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2317	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
2318	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2319	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
2320	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.76** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2321	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
2322	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2323	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.04** W/kg	قيمة نموذجية
2324	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2325	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2326	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2327	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2328	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2329	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2330	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2331	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2332	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2333	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2334	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2335	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2336	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.15** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2337	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2338	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.35** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2339	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.70** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2340	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.70** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2341	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2342	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2343	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.78** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2344	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2345	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2346	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2347	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2348	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2349	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2350	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2351	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2352	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2353	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2354	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2355	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2356	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	50 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الخصائص عند 60 هرتز

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2357	**H100-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2358	**H100-30** Aperam	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2359	**H105-30** Aperam	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.38** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2360	**H110-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.45** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2361	**H110-30** Aperam	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.46** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2362	**H120-30** Aperam	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.58** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2363	**L080-23** Aperam	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2364	**L085-23** Aperam	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.12** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2365	**L085-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.12** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2366	**L090-23** Aperam	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.18** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2367	**L090-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.18** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2368	**L095-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2369	**L100-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2370	**R120-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.58** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2371	**R130-27** Aperam	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.68** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2372	**R130-30** Aperam	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.71** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2373	**R140-30** Aperam	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.83** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2374	**18QG080** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
2375	**18QG080** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	قيمة نموذجية
2376	**18QG085** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	قيمة نموذجية
2377	**18QG085** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
2378	**18QG095** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
2379	**18QG095** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	قيمة نموذجية
2380	**18RK065** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
2381	**18RK065** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
2382	**18RK070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة نموذجية
2383	**18RK070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
2384	**18RK075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	قيمة نموذجية
2385	**18RK075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
2386	**18RK085** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
2387	**18RK085** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	قيمة نموذجية
2388	**20QG080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
2389	**20QG080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	قيمة نموذجية
2390	**20QG085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
2391	**20QG085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	قيمة نموذجية
2392	**20QG095** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2393	**20QG095** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	قيمة نموذجية
2394	**20RK070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
2395	**20RK070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
2396	**20RK075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
2397	**20RK075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
2398	**20RK085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
2399	**20RK085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
2400	**23Q110** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
2401	**23Q110** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	قيمة نموذجية
2402	**23QG085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
2403	**23QG085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	قيمة نموذجية
2404	**23QG090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
2405	**23QG090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	قيمة نموذجية
2406	**23QG095** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	قيمة نموذجية
2407	**23QG095** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	قيمة نموذجية
2408	**23QG100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
2409	**23QG100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	قيمة نموذجية
2410	**23RK075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
2411	**23RK075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
2412	**23RK080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
2413	**23RK080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	قيمة نموذجية
2414	**23RK085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
2415	**23RK085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	قيمة نموذجية
2416	**23RK090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
2417	**23RK090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	قيمة نموذجية
2418	**23RK100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
2419	**23RK100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	قيمة نموذجية
2420	**27Q120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2421	**27Q120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	قيمة نموذجية
2422	**27QG090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	قيمة نموذجية
2423	**27QG090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	قيمة نموذجية
2424	**27QG095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
2425	**27QG095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	قيمة نموذجية
2426	**27QG100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	قيمة نموذجية
2427	**27QG100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	قيمة نموذجية
2428	**27QG120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	قيمة نموذجية
2429	**27QG120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	قيمة نموذجية
2430	**27RK085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
2431	**27RK085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	قيمة نموذجية
2432	**27RK090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	قيمة نموذجية
2433	**27RK090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	قيمة نموذجية
2434	**27RK095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
2435	**27RK095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	قيمة نموذجية
2436	**27RK100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
2437	**27RK100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	قيمة نموذجية
2438	**30Q120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	قيمة نموذجية
2439	**30Q120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	قيمة نموذجية
2440	**30Q130** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
2441	**30Q130** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	قيمة نموذجية
2442	**30QG100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
2443	**30QG100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	قيمة نموذجية
2444	**30QG105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	قيمة نموذجية
2445	**30QG105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	قيمة نموذجية
2446	**30QG120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	قيمة نموذجية
2447	**30QG120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	قيمة نموذجية
2448	**30RK095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2449	**30RK095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	قيمة نموذجية
2450	**30RK100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
2451	**30RK100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	قيمة نموذجية
2452	**30RK105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	قيمة نموذجية
2453	**30RK105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	قيمة نموذجية
2454	**35Q145** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	قيمة نموذجية
2455	**35Q145** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	قيمة نموذجية
2456	**35Q155** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	قيمة نموذجية
2457	**35Q155** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	قيمة نموذجية
2458	**35QG135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	قيمة نموذجية
2459	**35QG135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	قيمة نموذجية
2460	**B18P070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2461	**B18P070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
2462	**B18P070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2463	**B18P070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
2464	**B18P075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2465	**B18P075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
2466	**B18P075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2467	**B18P075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	قيمة نموذجية
2468	**B18P080** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2469	**B18P080** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
2470	**B18P080** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2471	**B18P080** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	قيمة نموذجية
2472	**B18P085** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2473	**B18P085** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2474	**B18R055** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2475	**B18R055** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	قيمة نموذجية
2476	**B18R055** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2477	**B18R055** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
2478	**B18R060** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2479	**B18R060** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	قيمة نموذجية
2480	**B18R060** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2481	**B18R060** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
2482	**B18R065** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2483	**B18R065** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	قيمة نموذجية
2484	**B18R065** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2485	**B18R065** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
2486	**B18R070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2487	**B18R070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	قيمة نموذجية
2488	**B18R070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2489	**B18R070** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
2490	**B18R075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2491	**B18R075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
2492	**B18R075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2493	**B18R075** Baosteel	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	قيمة نموذجية
2494	**B20HS075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2495	**B20HS075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2496	**B20HS080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2497	**B20HS080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2498	**B20HS085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2499	**B20HS085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2500	**B20P075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2501	**B20P075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
2502	**B20P075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2503	**B20P075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
2504	**B20P080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2505	**B20P080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
2506	**B20P080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2507	**B20P080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	قيمة نموذجية
2508	**B20P085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2509	**B20P085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
2510	**B20P085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2511	**B20P085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
2512	**B20PD080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2513	**B20PD080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2514	**B20R060** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2515	**B20R060** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	قيمة نموذجية
2516	**B20R060** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2517	**B20R060** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
2518	**B20R065** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2519	**B20R065** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	قيمة نموذجية
2520	**B20R065** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2521	**B20R065** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	قيمة نموذجية
2522	**B20R070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2523	**B20R070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	قيمة نموذجية
2524	**B20R070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2525	**B20R070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
2526	**B20R075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2527	**B20R075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
2528	**B20R075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2529	**B20R075** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
2530	**B20R080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2531	**B20R080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	قيمة نموذجية
2532	**B20R080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2533	**B20R080** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	قيمة نموذجية
2534	**B20R085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2535	**B20R085** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2536	**B20RD065** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2537	**B20RD065** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2538	**B20RD070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2539	**B20RD070** Baosteel	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2540	**B23G110** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2541	**B23G110** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
2542	**B23G110** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2543	**B23G110** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	قيمة نموذجية
2544	**B23HS075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2545	**B23HS075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
2546	**B23HS075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2547	**B23HS075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
2548	**B23HS080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2549	**B23HS080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
2550	**B23HS080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2551	**B23HS080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	قيمة نموذجية
2552	**B23HS085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2553	**B23HS085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
2554	**B23HS085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2555	**B23HS085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
2556	**B23HS090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2557	**B23HS090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
2558	**B23HS090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2559	**B23HS090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	قيمة نموذجية
2560	**B23P080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2561	**B23P080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
2562	**B23P080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2563	**B23P080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	قيمة نموذجية
2564	**B23P085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2565	**B23P085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
2566	**B23P085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2567	**B23P085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	قيمة نموذجية
2568	**B23P090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2569	**B23P090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
2570	**B23P090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2571	**B23P090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	قيمة نموذجية
2572	**B23P095** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2573	**B23P095** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	قيمة نموذجية
2574	**B23P095** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2575	**B23P095** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	قيمة نموذجية
2576	**B23P100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2577	**B23P100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
2578	**B23P100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2579	**B23P100** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	قيمة نموذجية
2580	**B23PD085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2581	**B23PD085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2582	**B23PD090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2583	**B23PD090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2584	**B23R070** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2585	**B23R070** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	قيمة نموذجية
2586	**B23R070** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2587	**B23R070** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
2588	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2589	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2590	**B23R075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2591	**B23R075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
2592	**B23R075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2593	**B23R075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
2594	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2595	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
2596	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2597	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
2598	**B23R080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2599	**B23R080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
2600	**B23R080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2601	**B23R080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
2602	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2603	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
2604	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2605	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
2606	**B23R085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2607	**B23R085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
2608	**B23R085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2609	**B23R085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	قيمة نموذجية
2610	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2611	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
2612	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2613	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	قيمة نموذجية
2614	**B23R090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2615	**B23R090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
2616	**B23R090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2617	**B23R090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	قيمة نموذجية
2618	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2619	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2620	**B23RD070** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2621	**B23RD070** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2622	**B23RD075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2623	**B23RD075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
2624	**B23RD075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2625	**B23RD075** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
2626	**B23RD080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2627	**B23RD080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
2628	**B23RD080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2629	**B23RD080** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
2630	**B23RD085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2631	**B23RD085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
2632	**B23RD085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2633	**B23RD085** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
2634	**B23RD090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2635	**B23RD090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
2636	**B23RD090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2637	**B23RD090** Baosteel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
2638	**B27G120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2639	**B27G120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	قيمة نموذجية
2640	**B27G120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2641	**B27G120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	قيمة نموذجية
2642	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2643	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2644	**B27P085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2645	**B27P085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
2646	**B27P085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2647	**B27P085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
2648	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2649	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2650	**B27P090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2651	**B27P090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
2652	**B27P090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2653	**B27P090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	قيمة نموذجية
2654	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2655	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2656	**B27P095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2657	**B27P095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
2658	**B27P095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2659	**B27P095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	قيمة نموذجية
2660	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2661	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2662	**B27P100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2663	**B27P100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	قيمة نموذجية
2664	**B27P100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2665	**B27P100** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	قيمة نموذجية
2666	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2667	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
2668	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2669	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	قيمة نموذجية
2670	**B27P110** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2671	**B27P110** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
2672	**B27P110** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2673	**B27P110** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	قيمة نموذجية
2674	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2675	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2676	**B27P120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2677	**B27P120** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2678	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2679	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2680	**B27R080** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2681	**B27R080** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
2682	**B27R080** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2683	**B27R080** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	قيمة نموذجية
2684	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2685	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2686	**B27R085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2687	**B27R085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	قيمة نموذجية
2688	**B27R085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2689	**B27R085** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
2690	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2691	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2692	**B27R090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2693	**B27R090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	قيمة نموذجية
2694	**B27R090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2695	**B27R090** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	قيمة نموذجية
2696	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2697	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
2698	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2699	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
2700	**B27R095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2701	**B27R095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
2702	**B27R095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2703	**B27R095** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	قيمة نموذجية
2704	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2705	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
2706	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2707	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	قيمة نموذجية
2708	**B30G120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2709	**B30G120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	قيمة نموذجية
2710	**B30G120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2711	**B30G120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	قيمة نموذجية
2712	**B30G130** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2713	**B30G130** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
2714	**B30G130** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2715	**B30G130** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	قيمة نموذجية
2716	**B30P090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2717	**B30P090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
2718	**B30P090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2719	**B30P090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	قيمة نموذجية
2720	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2721	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2722	**B30P095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2723	**B30P095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
2724	**B30P095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2725	**B30P095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	قيمة نموذجية
2726	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2727	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2728	**B30P100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2729	**B30P100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
2730	**B30P100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2731	**B30P100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	قيمة نموذجية
2732	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2733	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
2734	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2735	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	قيمة نموذجية
2736	**B30P105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2737	**B30P105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	قيمة نموذجية
2738	**B30P105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2739	**B30P105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	قيمة نموذجية
2740	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2741	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
2742	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2743	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	قيمة نموذجية
2744	**B30P120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2745	**B30P120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
2746	**B30P120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2747	**B30P120** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	قيمة نموذجية
2748	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2749	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	قيمة نموذجية
2750	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2751	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	قيمة نموذجية
2752	**B30R090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2753	**B30R090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
2754	**B30R090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2755	**B30R090** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	قيمة نموذجية
2756	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2757	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2758	**B30R095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2759	**B30R095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
2760	**B30R095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2761	**B30R095** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	قيمة نموذجية
2762	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2763	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2764	**B30R100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2765	**B30R100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
2766	**B30R100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2767	**B30R100** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	قيمة نموذجية
2768	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2769	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	قيمة نموذجية
2770	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2771	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	قيمة نموذجية
2772	**B30R105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2773	**B30R105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
2774	**B30R105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2775	**B30R105** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	قيمة نموذجية
2776	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2777	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2778	**B35G135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2779	**B35G135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	قيمة نموذجية
2780	**B35G135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2781	**B35G135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	قيمة نموذجية
2782	**B35G145** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2783	**B35G145** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	قيمة نموذجية
2784	**B35G145** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2785	**B35G145** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	قيمة نموذجية
2786	**B35G155** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2787	**B35G155** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	قيمة نموذجية
2788	**B35G155** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2789	**B35G155** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	قيمة نموذجية
2790	**B35P115** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2791	**B35P115** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	قيمة نموذجية
2792	**B35P115** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2793	**B35P115** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	قيمة نموذجية
2794	**B35P125** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2795	**B35P125** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	قيمة نموذجية
2796	**B35P125** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2797	**B35P125** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	قيمة نموذجية
2798	**B35P135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
2799	**B35P135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	قيمة نموذجية
2800	**B35P135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2801	**B35P135** Baosteel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	قيمة نموذجية
2802	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	قيمة نموذجية
2803	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01276** W/kg	قيمة نموذجية
2804	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0276** W/kg	قيمة نموذجية
2805	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0482** W/kg	قيمة نموذجية
2806	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0745** W/kg	قيمة نموذجية
2807	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1060** W/kg	قيمة نموذجية
2808	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1437** W/kg	قيمة نموذجية
2809	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1873** W/kg	قيمة نموذجية
2810	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2368** W/kg	قيمة نموذجية
2811	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.293** W/kg	قيمة نموذجية
2812	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.355** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2813	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.422** W/kg	قيمة نموذجية
2814	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.496** W/kg	قيمة نموذجية
2815	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.577** W/kg	قيمة نموذجية
2816	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	قيمة نموذجية
2817	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.650** W/kg	قيمة نموذجية
2818	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.764** W/kg	قيمة نموذجية
2819	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2820	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
2821	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.897** W/kg	قيمة نموذجية
2822	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.090** W/kg	قيمة نموذجية
2823	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.512** W/kg	قيمة نموذجية
2824	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00419** W/kg	قيمة نموذجية
2825	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00464** W/kg	قيمة نموذجية
2826	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01587** W/kg	قيمة نموذجية
2827	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	قيمة نموذجية
2828	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0365** W/kg	قيمة نموذجية
2829	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0349** W/kg	قيمة نموذجية
2830	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0633** W/kg	قيمة نموذجية
2831	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0609** W/kg	قيمة نموذجية
2832	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0934** W/kg	قيمة نموذجية
2833	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0969** W/kg	قيمة نموذجية
2834	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1368** W/kg	قيمة نموذجية
2835	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1321** W/kg	قيمة نموذجية
2836	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1770** W/kg	قيمة نموذجية
2837	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1831** W/kg	قيمة نموذجية
2838	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.228** W/kg	قيمة نموذجية
2839	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.236** W/kg	قيمة نموذجية
2840	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.286** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2841	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.296** W/kg	قيمة نموذجية
2842	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.351** W/kg	قيمة نموذجية
2843	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.363** W/kg	قيمة نموذجية
2844	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.438** W/kg	قيمة نموذجية
2845	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.423** W/kg	قيمة نموذجية
2846	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.503** W/kg	قيمة نموذجية
2847	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.520** W/kg	قيمة نموذجية
2848	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.611** W/kg	قيمة نموذجية
2849	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.591** W/kg	قيمة نموذجية
2850	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.687** W/kg	قيمة نموذجية
2851	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.711** W/kg	قيمة نموذجية
2852	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2853	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.822** W/kg	قيمة نموذجية
2854	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.796** W/kg	قيمة نموذجية
2855	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
2856	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.916** W/kg	قيمة نموذجية
2857	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.952** W/kg	قيمة نموذجية
2858	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2859	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
2860	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.080** W/kg	قيمة نموذجية
2861	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.116** W/kg	قيمة نموذجية
2862	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.348** W/kg	قيمة نموذجية
2863	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.383** W/kg	قيمة نموذجية
2864	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.92** W/kg	قيمة نموذجية
2865	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.98** W/kg	قيمة نموذجية
2866	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00785** VA/kg	قيمة نموذجية
2867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00844** VA/kg	قيمة نموذجية
2868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0290** VA/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2869	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0275** VA/kg	قيمة نموذجية
2870	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0595** VA/kg	قيمة نموذجية
2871	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0575** VA/kg	قيمة نموذجية
2872	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0957** VA/kg	قيمة نموذجية
2873	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0976** VA/kg	قيمة نموذجية
2874	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1420** VA/kg	قيمة نموذجية
2875	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1406** VA/kg	قيمة نموذجية
2876	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1921** VA/kg	قيمة نموذجية
2877	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1917** VA/kg	قيمة نموذجية
2878	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.249** VA/kg	قيمة نموذجية
2879	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.248** VA/kg	قيمة نموذجية
2880	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.311** VA/kg	قيمة نموذجية
2881	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.309** VA/kg	قيمة نموذجية
2882	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.380** VA/kg	قيمة نموذجية
2883	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	قيمة نموذجية
2884	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.455** VA/kg	قيمة نموذجية
2885	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.451** VA/kg	قيمة نموذجية
2886	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.537** VA/kg	قيمة نموذجية
2887	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.531** VA/kg	قيمة نموذجية
2888	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.628** VA/kg	قيمة نموذجية
2889	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.621** VA/kg	قيمة نموذجية
2890	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** VA/kg	قيمة نموذجية
2891	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.725** VA/kg	قيمة نموذجية
2892	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.840** VA/kg	قيمة نموذجية
2893	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.853** VA/kg	قيمة نموذجية
2894	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.005** VA/kg	قيمة نموذجية
2895	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.996** VA/kg	قيمة نموذجية
2896	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.168** VA/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2897	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.209** VA/kg	قيمة نموذجية
2898	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.576** VA/kg	قيمة نموذجية
2899	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.581** VA/kg	قيمة نموذجية
2900	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.82** VA/kg	قيمة نموذجية
2901	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.69** VA/kg	قيمة نموذجية
2902	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.43** VA/kg	قيمة نموذجية
2903	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.70** VA/kg	قيمة نموذجية
2904	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00385** W/kg	قيمة نموذجية
2905	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01451** W/kg	قيمة نموذجية
2906	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	قيمة نموذجية
2907	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0554** W/kg	قيمة نموذجية
2908	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0852** W/kg	قيمة نموذجية
2909	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1210** W/kg	قيمة نموذجية
2910	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1628** W/kg	قيمة نموذجية
2911	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.211** W/kg	قيمة نموذجية
2912	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.265** W/kg	قيمة نموذجية
2913	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.325** W/kg	قيمة نموذجية
2914	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.394** W/kg	قيمة نموذجية
2915	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.470** W/kg	قيمة نموذجية
2916	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.555** W/kg	قيمة نموذجية
2917	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.648** W/kg	قيمة نموذجية
2918	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2919	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
2920	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	قيمة نموذجية
2921	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.867** W/kg	قيمة نموذجية
2922	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2923	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
2924	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.017** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2925	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.264** W/kg	قيمة نموذجية
2926	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.766** W/kg	قيمة نموذجية
2927	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00717** VA/kg	قيمة نموذجية
2928	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0250** VA/kg	قيمة نموذجية
2929	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0523** VA/kg	قيمة نموذجية
2930	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0873** VA/kg	قيمة نموذجية
2931	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1293** VA/kg	قيمة نموذجية
2932	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1776** VA/kg	قيمة نموذجية
2933	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.233** VA/kg	قيمة نموذجية
2934	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** VA/kg	قيمة نموذجية
2935	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.367** VA/kg	قيمة نموذجية
2936	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** VA/kg	قيمة نموذجية
2937	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.551** VA/kg	قيمة نموذجية
2938	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.671** VA/kg	قيمة نموذجية
2939	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.819** VA/kg	قيمة نموذجية
2940	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.000** VA/kg	قيمة نموذجية
2941	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.225** VA/kg	قيمة نموذجية
2942	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.524** VA/kg	قيمة نموذجية
2943	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.04** VA/kg	قيمة نموذجية
2944	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.48** VA/kg	قيمة نموذجية
2945	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.19** VA/kg	قيمة نموذجية
2946	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** W/kg	قيمة نموذجية
2947	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00514** W/kg	قيمة نموذجية
2948	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01873** W/kg	قيمة نموذجية
2949	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01938** W/kg	قيمة نموذجية
2950	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0414** W/kg	قيمة نموذجية
2951	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0426** W/kg	قيمة نموذجية
2952	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0723** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2953	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0739** W/kg	قيمة نموذجية
2954	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1105** W/kg	قيمة نموذجية
2955	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1129** W/kg	قيمة نموذجية
2956	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1589** W/kg	قيمة نموذجية
2957	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1558** W/kg	قيمة نموذجية
2958	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.212** W/kg	قيمة نموذجية
2959	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.208** W/kg	قيمة نموذجية
2960	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.272** W/kg	قيمة نموذجية
2961	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.267** W/kg	قيمة نموذجية
2962	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.341** W/kg	قيمة نموذجية
2963	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.334** W/kg	قيمة نموذجية
2964	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.417** W/kg	قيمة نموذجية
2965	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.409** W/kg	قيمة نموذجية
2966	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.502** W/kg	قيمة نموذجية
2967	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.492** W/kg	قيمة نموذجية
2968	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.595** W/kg	قيمة نموذجية
2969	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.584** W/kg	قيمة نموذجية
2970	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.686** W/kg	قيمة نموذجية
2971	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.698** W/kg	قيمة نموذجية
2972	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.811** W/kg	قيمة نموذجية
2973	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.798** W/kg	قيمة نموذجية
2974	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	الحد الأقصى المضمون
2975	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	قيمة نموذجية
2976	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	قيمة نموذجية
2977	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.924** W/kg	قيمة نموذجية
2978	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.080** W/kg	قيمة نموذجية
2979	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.064** W/kg	قيمة نموذجية
2980	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
2981	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.250** W/kg	قيمة نموذجية
2982	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	قيمة نموذجية
2983	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.258** W/kg	قيمة نموذجية
2984	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.523** W/kg	قيمة نموذجية
2985	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.534** W/kg	قيمة نموذجية
2986	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.09** W/kg	قيمة نموذجية
2987	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.11** W/kg	قيمة نموذجية
2988	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00853** VA/kg	قيمة نموذجية
2989	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00912** VA/kg	قيمة نموذجية
2990	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0319** VA/kg	قيمة نموذجية
2991	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0307** VA/kg	قيمة نموذجية
2992	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0645** VA/kg	قيمة نموذجية
2993	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0657** VA/kg	قيمة نموذجية
2994	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1071** VA/kg	قيمة نموذجية
2995	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1079** VA/kg	قيمة نموذجية
2996	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1574** VA/kg	قيمة نموذجية
2997	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1569** VA/kg	قيمة نموذجية
2998	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.214** VA/kg	قيمة نموذجية
2999	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.212** VA/kg	قيمة نموذجية
3000	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.278** VA/kg	قيمة نموذجية
3001	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.273** VA/kg	قيمة نموذجية
3002	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.347** VA/kg	قيمة نموذجية
3003	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.341** VA/kg	قيمة نموذجية
3004	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.424** VA/kg	قيمة نموذجية
3005	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.414** VA/kg	قيمة نموذجية
3006	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.507** VA/kg	قيمة نموذجية
3007	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.495** VA/kg	قيمة نموذجية
3008	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.597** VA/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3009	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.583** VA/kg	قيمة نموذجية
3010	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.680** VA/kg	قيمة نموذجية
3011	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.697** VA/kg	قيمة نموذجية
3012	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.809** VA/kg	قيمة نموذجية
3013	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.791** VA/kg	قيمة نموذجية
3014	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.915** VA/kg	قيمة نموذجية
3015	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.937** VA/kg	قيمة نموذجية
3016	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.092** VA/kg	قيمة نموذجية
3017	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.069** VA/kg	قيمة نموذجية
3018	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.304** VA/kg	قيمة نموذجية
3019	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.268** VA/kg	قيمة نموذجية
3020	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.664** VA/kg	قيمة نموذجية
3021	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.665** VA/kg	قيمة نموذجية
3022	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.58** VA/kg	قيمة نموذجية
3023	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.75** VA/kg	قيمة نموذجية
3024	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.02** VA/kg	قيمة نموذجية
3025	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**9.82** VA/kg	قيمة نموذجية
3026	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00441** W/kg	قيمة نموذجية
3027	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	قيمة نموذجية
3028	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0370** W/kg	قيمة نموذجية
3029	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0647** W/kg	قيمة نموذجية
3030	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0996** W/kg	قيمة نموذجية
3031	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1413** W/kg	قيمة نموذجية
3032	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1900** W/kg	قيمة نموذجية
3033	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.246** W/kg	قيمة نموذجية
3034	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.309** W/kg	قيمة نموذجية
3035	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.380** W/kg	قيمة نموذجية
3036	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.459** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3037	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.547** W/kg	قيمة نموذجية
3038	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.644** W/kg	قيمة نموذجية
3039	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.749** W/kg	قيمة نموذجية
3040	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3041	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.865** W/kg	قيمة نموذجية
3042	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	قيمة نموذجية
3043	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.994** W/kg	قيمة نموذجية
3044	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3045	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	قيمة نموذجية
3046	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.154** W/kg	قيمة نموذجية
3047	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.405** W/kg	قيمة نموذجية
3048	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.876** W/kg	قيمة نموذجية
3049	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00683** VA/kg	قيمة نموذجية
3050	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0244** VA/kg	قيمة نموذجية
3051	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0518** VA/kg	قيمة نموذجية
3052	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0874** VA/kg	قيمة نموذجية
3053	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1306** VA/kg	قيمة نموذجية
3054	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1808** VA/kg	قيمة نموذجية
3055	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.238** VA/kg	قيمة نموذجية
3056	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.303** VA/kg	قيمة نموذجية
3057	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	قيمة نموذجية
3058	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.463** VA/kg	قيمة نموذجية
3059	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.565** VA/kg	قيمة نموذجية
3060	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.685** VA/kg	قيمة نموذجية
3061	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.829** VA/kg	قيمة نموذجية
3062	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.999** VA/kg	قيمة نموذجية
3063	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.200** VA/kg	قيمة نموذجية
3064	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.453** VA/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3065	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.887** VA/kg	قيمة نموذجية
3066	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/kg	قيمة نموذجية
3067	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.15** VA/kg	قيمة نموذجية
3068	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00586** W/kg	قيمة نموذجية
3069	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00569** W/kg	قيمة نموذجية
3070	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0214** W/kg	قيمة نموذجية
3071	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0218** W/kg	قيمة نموذجية
3072	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0463** W/kg	قيمة نموذجية
3073	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** W/kg	قيمة نموذجية
3074	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0799** W/kg	قيمة نموذجية
3075	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0812** W/kg	قيمة نموذجية
3076	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1232** W/kg	قيمة نموذجية
3077	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1211** W/kg	قيمة نموذجية
3078	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1727** W/kg	قيمة نموذجية
3079	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1699** W/kg	قيمة نموذجية
3080	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.230** W/kg	قيمة نموذجية
3081	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.226** W/kg	قيمة نموذجية
3082	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.289** W/kg	قيمة نموذجية
3083	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** W/kg	قيمة نموذجية
3084	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.360** W/kg	قيمة نموذجية
3085	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.368** W/kg	قيمة نموذجية
3086	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.439** W/kg	قيمة نموذجية
3087	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** W/kg	قيمة نموذجية
3088	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.527** W/kg	قيمة نموذجية
3089	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.540** W/kg	قيمة نموذجية
3090	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.625** W/kg	قيمة نموذجية
3091	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.640** W/kg	قيمة نموذجية
3092	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.748** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3093	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** W/kg	قيمة نموذجية
3094	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.868** W/kg	قيمة نموذجية
3095	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.849** W/kg	قيمة نموذجية
3096	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3097	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.999** W/kg	قيمة نموذجية
3098	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.982** W/kg	قيمة نموذجية
3099	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
3100	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.149** W/kg	قيمة نموذجية
3101	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.126** W/kg	قيمة نموذجية
3102	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3103	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.31** W/kg	قيمة نموذجية
3104	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.333** W/kg	قيمة نموذجية
3105	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.313** W/kg	قيمة نموذجية
3106	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.596** W/kg	قيمة نموذجية
3107	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.629** W/kg	قيمة نموذجية
3108	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.22** W/kg	قيمة نموذجية
3109	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.26** W/kg	قيمة نموذجية
3110	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00878** VA/kg	قيمة نموذجية
3111	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00946** VA/kg	قيمة نموذجية
3112	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0323** VA/kg	قيمة نموذجية
3113	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0311** VA/kg	قيمة نموذجية
3114	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0659** VA/kg	قيمة نموذجية
3115	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0647** VA/kg	قيمة نموذجية
3116	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1073** VA/kg	قيمة نموذجية
3117	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1083** VA/kg	قيمة نموذجية
3118	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1577** VA/kg	قيمة نموذجية
3119	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1584** VA/kg	قيمة نموذجية
3120	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3121	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	قيمة نموذجية
3122	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.279** VA/kg	قيمة نموذجية
3123	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.280** VA/kg	قيمة نموذجية
3124	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.352** VA/kg	قيمة نموذجية
3125	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.350** VA/kg	قيمة نموذجية
3126	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.429** VA/kg	قيمة نموذجية
3127	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.431** VA/kg	قيمة نموذجية
3128	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.518** VA/kg	قيمة نموذجية
3129	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.515** VA/kg	قيمة نموذجية
3130	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.609** VA/kg	قيمة نموذجية
3131	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.614** VA/kg	قيمة نموذجية
3132	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.720** VA/kg	قيمة نموذجية
3133	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.713** VA/kg	قيمة نموذجية
3134	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.830** VA/kg	قيمة نموذجية
3135	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.837** VA/kg	قيمة نموذجية
3136	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.960** VA/kg	قيمة نموذجية
3137	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.972** VA/kg	قيمة نموذجية
3138	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.120** VA/kg	قيمة نموذجية
3139	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.134** VA/kg	قيمة نموذجية
3140	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.331** VA/kg	قيمة نموذجية
3141	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.351** VA/kg	قيمة نموذجية
3142	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.683** VA/kg	قيمة نموذجية
3143	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.706** VA/kg	قيمة نموذجية
3144	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	قيمة نموذجية
3145	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	قيمة نموذجية
3146	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	قيمة نموذجية
3147	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	قيمة نموذجية
3148	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00487** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3149	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01871** W/kg	قيمة نموذجية
3150	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0413** W/kg	قيمة نموذجية
3151	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0720** W/kg	قيمة نموذجية
3152	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1103** W/kg	قيمة نموذجية
3153	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1559** W/kg	قيمة نموذجية
3154	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.209** W/kg	قيمة نموذجية
3155	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** W/kg	قيمة نموذجية
3156	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.337** W/kg	قيمة نموذجية
3157	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.413** W/kg	قيمة نموذجية
3158	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.498** W/kg	قيمة نموذجية
3159	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.592** W/kg	قيمة نموذجية
3160	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.696** W/kg	قيمة نموذجية
3161	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.809** W/kg	قيمة نموذجية
3162	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.99** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3163	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	قيمة نموذجية
3164	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
3165	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.079** W/kg	قيمة نموذجية
3166	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3167	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	قيمة نموذجية
3168	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.252** W/kg	قيمة نموذجية
3169	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.506** W/kg	قيمة نموذجية
3170	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.02** W/kg	قيمة نموذجية
3171	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00741** VA/kg	قيمة نموذجية
3172	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0268** VA/kg	قيمة نموذجية
3173	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0566** VA/kg	قيمة نموذجية
3174	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0952** VA/kg	قيمة نموذجية
3175	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1416** VA/kg	قيمة نموذجية
3176	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1954** VA/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3177	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.257** VA/kg	قيمة نموذجية
3178	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.326** VA/kg	قيمة نموذجية
3179	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.405** VA/kg	قيمة نموذجية
3180	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.498** VA/kg	قيمة نموذجية
3181	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.605** VA/kg	قيمة نموذجية
3182	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.730** VA/kg	قيمة نموذجية
3183	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.877** VA/kg	قيمة نموذجية
3184	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.053** VA/kg	قيمة نموذجية
3185	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.271** VA/kg	قيمة نموذجية
3186	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.566** VA/kg	قيمة نموذجية
3187	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.05** VA/kg	قيمة نموذجية
3188	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.31** VA/kg	قيمة نموذجية
3189	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.25** VA/kg	قيمة نموذجية
3190	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00182** W/lb	قيمة نموذجية
3191	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00688** W/lb	قيمة نموذجية
3192	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	قيمة نموذجية
3193	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	قيمة نموذجية
3194	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0409** W/lb	قيمة نموذجية
3195	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0584** W/lb	قيمة نموذجية
3196	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0788** W/lb	قيمة نموذجية
3197	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	قيمة نموذجية
3198	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	قيمة نموذجية
3199	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.158** W/lb	قيمة نموذجية
3200	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.191** W/lb	قيمة نموذجية
3201	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** W/lb	قيمة نموذجية
3202	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.269** W/lb	قيمة نموذجية
3203	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.317** W/lb	قيمة نموذجية
3204	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3205	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	قيمة نموذجية
3206	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	قيمة نموذجية
3207	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.451** W/lb	قيمة نموذجية
3208	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.609** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3209	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	قيمة نموذجية
3210	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	قيمة نموذجية
3211	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	قيمة نموذجية
3212	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.00** W/lb	قيمة نموذجية
3213	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** VA/lb	قيمة نموذجية
3214	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0164** VA/lb	قيمة نموذجية
3215	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0330** VA/lb	قيمة نموذجية
3216	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** VA/lb	قيمة نموذجية
3217	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0765** VA/lb	قيمة نموذجية
3218	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.102** VA/lb	قيمة نموذجية
3219	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	قيمة نموذجية
3220	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	قيمة نموذجية
3221	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.196** VA/lb	قيمة نموذجية
3222	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.234** VA/lb	قيمة نموذجية
3223	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.277** VA/lb	قيمة نموذجية
3224	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.328** VA/lb	قيمة نموذجية
3225	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.390** VA/lb	قيمة نموذجية
3226	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.474** VA/lb	قيمة نموذجية
3227	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** VA/lb	قيمة نموذجية
3228	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.853** VA/lb	قيمة نموذجية
3229	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** VA/lb	قيمة نموذجية
3230	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.17** VA/lb	قيمة نموذجية
3231	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.3** VA/lb	قيمة نموذجية
3232	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00193** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3233	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00716** W/lb	قيمة نموذجية
3234	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0156** W/lb	قيمة نموذجية
3235	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0269** W/lb	قيمة نموذجية
3236	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0412** W/lb	قيمة نموذجية
3237	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0585** W/lb	قيمة نموذجية
3238	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0789** W/lb	قيمة نموذجية
3239	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	قيمة نموذجية
3240	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	قيمة نموذجية
3241	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.159** W/lb	قيمة نموذجية
3242	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.192** W/lb	قيمة نموذجية
3243	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.230** W/lb	قيمة نموذجية
3244	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.271** W/lb	قيمة نموذجية
3245	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.320** W/lb	قيمة نموذجية
3246	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3247	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	قيمة نموذجية
3248	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	قيمة نموذجية
3249	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.459** W/lb	قيمة نموذجية
3250	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.620** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3251	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	قيمة نموذجية
3252	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	قيمة نموذجية
3253	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.807** W/lb	قيمة نموذجية
3254	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.06** W/lb	قيمة نموذجية
3255	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00426** VA/lb	قيمة نموذجية
3256	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0142** VA/lb	قيمة نموذجية
3257	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	قيمة نموذجية
3258	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	قيمة نموذجية
3259	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0655** VA/lb	قيمة نموذجية
3260	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0879** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3261	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** VA/lb	قيمة نموذجية
3262	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.140** VA/lb	قيمة نموذجية
3263	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.171** VA/lb	قيمة نموذجية
3264	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.205** VA/lb	قيمة نموذجية
3265	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.243** VA/lb	قيمة نموذجية
3266	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	قيمة نموذجية
3267	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	قيمة نموذجية
3268	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.416** VA/lb	قيمة نموذجية
3269	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.531** VA/lb	قيمة نموذجية
3270	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.749** VA/lb	قيمة نموذجية
3271	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** VA/lb	قيمة نموذجية
3272	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.66** VA/lb	قيمة نموذجية
3273	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.5** VA/lb	قيمة نموذجية
3274	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00192** W/lb	قيمة نموذجية
3275	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00201** W/lb	قيمة نموذجية
3276	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00742** W/lb	قيمة نموذجية
3277	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00762** W/lb	قيمة نموذجية
3278	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0167** W/lb	قيمة نموذجية
3279	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0163** W/lb	قيمة نموذجية
3280	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0291** W/lb	قيمة نموذجية
3281	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	قيمة نموذجية
3282	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0447** W/lb	قيمة نموذجية
3283	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0438** W/lb	قيمة نموذجية
3284	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	قيمة نموذجية
3285	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0636** W/lb	قيمة نموذجية
3286	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0858** W/lb	قيمة نموذجية
3287	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0834** W/lb	قيمة نموذجية
3288	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3289	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.111** W/lb	قيمة نموذجية
3290	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.140** W/lb	قيمة نموذجية
3291	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	قيمة نموذجية
3292	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.172** W/lb	قيمة نموذجية
3293	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	قيمة نموذجية
3294	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	قيمة نموذجية
3295	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.207** W/lb	قيمة نموذجية
3296	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.246** W/lb	قيمة نموذجية
3297	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	قيمة نموذجية
3298	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	قيمة نموذجية
3299	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.291** W/lb	قيمة نموذجية
3300	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.341** W/lb	قيمة نموذجية
3301	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	قيمة نموذجية
3302	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.445** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3303	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	قيمة نموذجية
3304	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.394** W/lb	قيمة نموذجية
3305	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.402** W/lb	قيمة نموذجية
3306	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.467** W/lb	قيمة نموذجية
3307	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.481** W/lb	قيمة نموذجية
3308	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.700** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3309	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.581** W/lb	قيمة نموذجية
3310	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.585** W/lb	قيمة نموذجية
3311	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.598** W/lb	قيمة نموذجية
3312	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.773** W/lb	قيمة نموذجية
3313	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.801** W/lb	قيمة نموذجية
3314	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.03** W/lb	قيمة نموذجية
3315	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.999** W/lb	قيمة نموذجية
3316	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00504** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3317	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00560** VA/lb	قيمة نموذجية
3318	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0186** VA/lb	قيمة نموذجية
3319	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	قيمة نموذجية
3320	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0369** VA/lb	قيمة نموذجية
3321	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** VA/lb	قيمة نموذجية
3322	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0592** VA/lb	قيمة نموذجية
3323	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0555** VA/lb	قيمة نموذجية
3324	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0799** VA/lb	قيمة نموذجية
3325	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0846** VA/lb	قيمة نموذجية
3326	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.107** VA/lb	قيمة نموذجية
3327	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	قيمة نموذجية
3328	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.144** VA/lb	قيمة نموذجية
3329	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.137** VA/lb	قيمة نموذجية
3330	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** VA/lb	قيمة نموذجية
3331	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.179** VA/lb	قيمة نموذجية
3332	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** VA/lb	قيمة نموذجية
3333	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	قيمة نموذجية
3334	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.246** VA/lb	قيمة نموذجية
3335	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.259** VA/lb	قيمة نموذجية
3336	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.306** VA/lb	قيمة نموذجية
3337	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.291** VA/lb	قيمة نموذجية
3338	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.360** VA/lb	قيمة نموذجية
3339	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.343** VA/lb	قيمة نموذجية
3340	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.406** VA/lb	قيمة نموذجية
3341	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.429** VA/lb	قيمة نموذجية
3342	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.489** VA/lb	قيمة نموذجية
3343	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.511** VA/lb	قيمة نموذجية
3344	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.645** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3345	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.612** VA/lb	قيمة نموذجية
3346	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.839** VA/lb	قيمة نموذجية
3347	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	قيمة نموذجية
3348	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	قيمة نموذجية
3349	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** VA/lb	قيمة نموذجية
3350	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.84** VA/lb	قيمة نموذجية
3351	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.90** VA/lb	قيمة نموذجية
3352	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.7** VA/lb	قيمة نموذجية
3353	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	قيمة نموذجية
3354	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00202** W/lb	قيمة نموذجية
3355	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00753** W/lb	قيمة نموذجية
3356	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	قيمة نموذجية
3357	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	قيمة نموذجية
3358	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	قيمة نموذجية
3359	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	قيمة نموذجية
3360	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0836** W/lb	قيمة نموذجية
3361	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	قيمة نموذجية
3362	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	قيمة نموذجية
3363	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.167** W/lb	قيمة نموذجية
3364	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.202** W/lb	قيمة نموذجية
3365	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.241** W/lb	قيمة نموذجية
3366	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	قيمة نموذجية
3367	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.335** W/lb	قيمة نموذجية
3368	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.405** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3369	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	قيمة نموذجية
3370	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	قيمة نموذجية
3371	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.473** W/lb	قيمة نموذجية
3372	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.610** W/lb	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3373	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	قيمة نموذجية
3374	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	قيمة نموذجية
3375	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.784** W/lb	قيمة نموذجية
3376	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	قيمة نموذجية
3377	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00493** VA/lb	قيمة نموذجية
3378	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0165** VA/lb	قيمة نموذجية
3379	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0332** VA/lb	قيمة نموذجية
3380	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0536** VA/lb	قيمة نموذجية
3381	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0772** VA/lb	قيمة نموذجية
3382	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.104** VA/lb	قيمة نموذجية
3383	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.133** VA/lb	قيمة نموذجية
3384	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** VA/lb	قيمة نموذجية
3385	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.200** VA/lb	قيمة نموذجية
3386	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.240** VA/lb	قيمة نموذجية
3387	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.284** VA/lb	قيمة نموذجية
3388	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.336** VA/lb	قيمة نموذجية
3389	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.399** VA/lb	قيمة نموذجية
3390	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.483** VA/lb	قيمة نموذجية
3391	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.610** VA/lb	قيمة نموذجية
3392	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	قيمة نموذجية
3393	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	قيمة نموذجية
3394	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.92** VA/lb	قيمة نموذجية
3395	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	قيمة نموذجية
3396	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	قيمة نموذجية
3397	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00735** W/lb	قيمة نموذجية
3398	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0161** W/lb	قيمة نموذجية
3399	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	قيمة نموذجية
3400	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0428** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3401	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.061** W/lb	قيمة نموذجية
3402	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0822** W/lb	قيمة نموذجية
3403	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	قيمة نموذجية
3404	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	قيمة نموذجية
3405	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	قيمة نموذجية
3406	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	قيمة نموذجية
3407	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	قيمة نموذجية
3408	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	قيمة نموذجية
3409	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.333** W/lb	قيمة نموذجية
3410	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.410** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3411	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	قيمة نموذجية
3412	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	قيمة نموذجية
3413	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.472** W/lb	قيمة نموذجية
3414	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3415	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	قيمة نموذجية
3416	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	قيمة نموذجية
3417	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.795** W/lb	قيمة نموذجية
3418	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	قيمة نموذجية
3419	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00414** VA/lb	قيمة نموذجية
3420	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0140** VA/lb	قيمة نموذجية
3421	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0281** VA/lb	قيمة نموذجية
3422	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	قيمة نموذجية
3423	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	قيمة نموذجية
3424	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0890** VA/lb	قيمة نموذجية
3425	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	قيمة نموذجية
3426	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	قيمة نموذجية
3427	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	قيمة نموذجية
3428	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.211** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3429	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.251** VA/lb	قيمة نموذجية
3430	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.298** VA/lb	قيمة نموذجية
3431	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.356** VA/lb	قيمة نموذجية
3432	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.433** VA/lb	قيمة نموذجية
3433	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	قيمة نموذجية
3434	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.774** VA/lb	قيمة نموذجية
3435	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** VA/lb	قيمة نموذجية
3436	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.81** VA/lb	قيمة نموذجية
3437	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	قيمة نموذجية
3438	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	قيمة نموذجية
3439	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00734** W/lb	قيمة نموذجية
3440	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0160** W/lb	قيمة نموذجية
3441	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	قيمة نموذجية
3442	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0429** W/lb	قيمة نموذجية
3443	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0611** W/lb	قيمة نموذجية
3444	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0824** W/lb	قيمة نموذجية
3445	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	قيمة نموذجية
3446	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	قيمة نموذجية
3447	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	قيمة نموذجية
3448	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	قيمة نموذجية
3449	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	قيمة نموذجية
3450	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	قيمة نموذجية
3451	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	قيمة نموذجية
3452	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3453	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	قيمة نموذجية
3454	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	قيمة نموذجية
3455	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	قيمة نموذجية
3456	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.580** W/lb	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3457	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	قيمة نموذجية
3458	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	قيمة نموذجية
3459	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.767** W/lb	قيمة نموذجية
3460	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.01** W/lb	قيمة نموذجية
3461	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00463** VA/lb	قيمة نموذجية
3462	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0156** VA/lb	قيمة نموذجية
3463	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0314** VA/lb	قيمة نموذجية
3464	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0510** VA/lb	قيمة نموذجية
3465	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0737** VA/lb	قيمة نموذجية
3466	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0991** VA/lb	قيمة نموذجية
3467	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.127** VA/lb	قيمة نموذجية
3468	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.158** VA/lb	قيمة نموذجية
3469	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.192** VA/lb	قيمة نموذجية
3470	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.230** VA/lb	قيمة نموذجية
3471	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.273** VA/lb	قيمة نموذجية
3472	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.323** VA/lb	قيمة نموذجية
3473	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.383** VA/lb	قيمة نموذجية
3474	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.463** VA/lb	قيمة نموذجية
3475	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	قيمة نموذجية
3476	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.803** VA/lb	قيمة نموذجية
3477	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** VA/lb	قيمة نموذجية
3478	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.64** VA/lb	قيمة نموذجية
3479	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	قيمة نموذجية
3480	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00249** W/lb	قيمة نموذجية
3481	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00242** W/lb	قيمة نموذجية
3482	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00935** W/lb	قيمة نموذجية
3483	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	قيمة نموذجية
3484	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3485	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	قيمة نموذجية
3486	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0346** W/lb	قيمة نموذجية
3487	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0347** W/lb	قيمة نموذجية
3488	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	قيمة نموذجية
3489	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0531** W/lb	قيمة نموذجية
3490	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0742** W/lb	قيمة نموذجية
3491	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0748** W/lb	قيمة نموذجية
3492	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.100** W/lb	قيمة نموذجية
3493	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0990** W/lb	قيمة نموذجية
3494	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	قيمة نموذجية
3495	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	قيمة نموذجية
3496	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	قيمة نموذجية
3497	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.162** W/lb	قيمة نموذجية
3498	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.195** W/lb	قيمة نموذجية
3499	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	قيمة نموذجية
3500	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.239** W/lb	قيمة نموذجية
3501	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.236** W/lb	قيمة نموذجية
3502	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.281** W/lb	قيمة نموذجية
3503	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.285** W/lb	قيمة نموذجية
3504	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.333** W/lb	قيمة نموذجية
3505	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.336** W/lb	قيمة نموذجية
3506	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.395** W/lb	قيمة نموذجية
3507	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.391** W/lb	قيمة نموذجية
3508	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3509	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.460** W/lb	قيمة نموذجية
3510	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.462** W/lb	قيمة نموذجية
3511	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.463** W/lb	قيمة نموذجية
3512	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.546** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3513	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.550** W/lb	قيمة نموذجية
3514	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3515	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.666** W/lb	قيمة نموذجية
3516	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.673** W/lb	قيمة نموذجية
3517	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.670** W/lb	قيمة نموذجية
3518	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.845** W/lb	قيمة نموذجية
3519	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.872** W/lb	قيمة نموذجية
3520	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.090** W/lb	قيمة نموذجية
3521	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.990** W/lb	قيمة نموذجية
3522	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00524** VA/lb	قيمة نموذجية
3523	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/lb	قيمة نموذجية
3524	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0176** VA/lb	قيمة نموذجية
3525	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0192** VA/lb	قيمة نموذجية
3526	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0354** VA/lb	قيمة نموذجية
3527	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0381** VA/lb	قيمة نموذجية
3528	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0613** VA/lb	قيمة نموذجية
3529	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0574** VA/lb	قيمة نموذجية
3530	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	قيمة نموذجية
3531	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0881** VA/lb	قيمة نموذجية
3532	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.118** VA/lb	قيمة نموذجية
3533	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	قيمة نموذجية
3534	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	قيمة نموذجية
3535	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.145** VA/lb	قيمة نموذجية
3536	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.181** VA/lb	قيمة نموذجية
3537	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.189** VA/lb	قيمة نموذجية
3538	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.221** VA/lb	قيمة نموذجية
3539	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	قيمة نموذجية
3540	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.265** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3541	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	قيمة نموذجية
3542	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.316** VA/lb	قيمة نموذجية
3543	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.329** VA/lb	قيمة نموذجية
3544	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.374** VA/lb	قيمة نموذجية
3545	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.389** VA/lb	قيمة نموذجية
3546	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.445** VA/lb	قيمة نموذجية
3547	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** VA/lb	قيمة نموذجية
3548	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.553** VA/lb	قيمة نموذجية
3549	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** VA/lb	قيمة نموذجية
3550	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.694** VA/lb	قيمة نموذجية
3551	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.669** VA/lb	قيمة نموذجية
3552	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.883** VA/lb	قيمة نموذجية
3553	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.901** VA/lb	قيمة نموذجية
3554	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** VA/lb	قيمة نموذجية
3555	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** VA/lb	قيمة نموذجية
3556	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.25** VA/lb	قيمة نموذجية
3557	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.52** VA/lb	قيمة نموذجية
3558	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.1** VA/lb	قيمة نموذجية
3559	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**20.0** VA/lb	قيمة نموذجية
3560	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00256** W/lb	قيمة نموذجية
3561	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00953** W/lb	قيمة نموذجية
3562	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	قيمة نموذجية
3563	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0351** W/lb	قيمة نموذجية
3564	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0532** W/lb	قيمة نموذجية
3565	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0747** W/lb	قيمة نموذجية
3566	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0998** W/lb	قيمة نموذجية
3567	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	قيمة نموذجية
3568	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.161** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3569	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	قيمة نموذجية
3570	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.238** W/lb	قيمة نموذجية
3571	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.284** W/lb	قيمة نموذجية
3572	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.335** W/lb	قيمة نموذجية
3573	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.393** W/lb	قيمة نموذجية
3574	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3575	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	قيمة نموذجية
3576	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	قيمة نموذجية
3577	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.551** W/lb	قيمة نموذجية
3578	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3579	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	قيمة نموذجية
3580	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	قيمة نموذجية
3581	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.881** W/lb	قيمة نموذجية
3582	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.11** W/lb	قيمة نموذجية
3583	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.0047** VA/lb	قيمة نموذجية
3584	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0157** VA/lb	قيمة نموذجية
3585	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0315** VA/lb	قيمة نموذجية
3586	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0511** VA/lb	قيمة نموذجية
3587	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0740** VA/lb	قيمة نموذجية
3588	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	قيمة نموذجية
3589	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** VA/lb	قيمة نموذجية
3590	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	قيمة نموذجية
3591	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.199** VA/lb	قيمة نموذجية
3592	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.239** VA/lb	قيمة نموذجية
3593	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.285** VA/lb	قيمة نموذجية
3594	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.337** VA/lb	قيمة نموذجية
3595	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.398** VA/lb	قيمة نموذجية
3596	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.475** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3597	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.583** VA/lb	قيمة نموذجية
3598	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.769** VA/lb	قيمة نموذجية
3599	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	قيمة نموذجية
3600	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.53** VA/lb	قيمة نموذجية
3601	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.4** VA/lb	قيمة نموذجية
3602	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00260** W/lb	قيمة نموذجية
3603	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00259** W/lb	قيمة نموذجية
3604	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0101** W/lb	قيمة نموذجية
3605	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0100** W/lb	قيمة نموذجية
3606	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0219** W/lb	قيمة نموذجية
3607	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0220** W/lb	قيمة نموذجية
3608	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	قيمة نموذجية
3609	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	قيمة نموذجية
3610	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0580** W/lb	قيمة نموذجية
3611	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** W/lb	قيمة نموذجية
3612	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0823** W/lb	قيمة نموذجية
3613	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0819** W/lb	قيمة نموذجية
3614	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** W/lb	قيمة نموذجية
3615	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.111** W/lb	قيمة نموذجية
3616	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** W/lb	قيمة نموذجية
3617	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** W/lb	قيمة نموذجية
3618	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.180** W/lb	قيمة نموذجية
3619	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** W/lb	قيمة نموذجية
3620	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.220** W/lb	قيمة نموذجية
3621	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.218** W/lb	قيمة نموذجية
3622	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.263** W/lb	قيمة نموذجية
3623	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** W/lb	قيمة نموذجية
3624	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3625	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.317** W/lb	قيمة نموذجية
3626	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** W/lb	قيمة نموذجية
3627	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/lb	قيمة نموذجية
3628	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/lb	قيمة نموذجية
3629	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.438** W/lb	قيمة نموذجية
3630	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3631	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	قيمة نموذجية
3632	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	قيمة نموذجية
3633	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	قيمة نموذجية
3634	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	قيمة نموذجية
3635	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.605** W/lb	قيمة نموذجية
3636	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3637	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	قيمة نموذجية
3638	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	قيمة نموذجية
3639	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.733** W/lb	قيمة نموذجية
3640	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.930** W/lb	قيمة نموذجية
3641	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.925** W/lb	قيمة نموذجية
3642	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	قيمة نموذجية
3643	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	قيمة نموذجية
3644	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00496** VA/lb	قيمة نموذجية
3645	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00521** VA/lb	قيمة نموذجية
3646	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0174** VA/lb	قيمة نموذجية
3647	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	قيمة نموذجية
3648	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0347** VA/lb	قيمة نموذجية
3649	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0348** VA/lb	قيمة نموذجية
3650	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0567** VA/lb	قيمة نموذجية
3651	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0569** VA/lb	قيمة نموذجية
3652	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3653	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0827** VA/lb	قيمة نموذجية
3654	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	قيمة نموذجية
3655	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	قيمة نموذجية
3656	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	قيمة نموذجية
3657	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	قيمة نموذجية
3658	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.185** VA/lb	قيمة نموذجية
3659	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.186** VA/lb	قيمة نموذجية
3660	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.228** VA/lb	قيمة نموذجية
3661	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.229** VA/lb	قيمة نموذجية
3662	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	قيمة نموذجية
3663	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.276** VA/lb	قيمة نموذجية
3664	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** VA/lb	قيمة نموذجية
3665	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.332** VA/lb	قيمة نموذجية
3666	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	قيمة نموذجية
3667	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	قيمة نموذجية
3668	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.474** VA/lb	قيمة نموذجية
3669	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.476** VA/lb	قيمة نموذجية
3670	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	قيمة نموذجية
3671	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.580** VA/lb	قيمة نموذجية
3672	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.722** VA/lb	قيمة نموذجية
3673	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.733** VA/lb	قيمة نموذجية
3674	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.980** VA/lb	قيمة نموذجية
3675	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.975** VA/lb	قيمة نموذجية
3676	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.65** VA/lb	قيمة نموذجية
3677	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.78** VA/lb	قيمة نموذجية
3678	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.99** VA/lb	قيمة نموذجية
3679	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.57** VA/lb	قيمة نموذجية
3680	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.8** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3681	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	قيمة نموذجية
3682	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00281** W/lb	قيمة نموذجية
3683	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0105** W/lb	قيمة نموذجية
3684	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** W/lb	قيمة نموذجية
3685	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0391** W/lb	قيمة نموذجية
3686	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0596** W/lb	قيمة نموذجية
3687	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.084** W/lb	قيمة نموذجية
3688	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** W/lb	قيمة نموذجية
3689	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** W/lb	قيمة نموذجية
3690	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** W/lb	قيمة نموذجية
3691	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.224** W/lb	قيمة نموذجية
3692	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.271** W/lb	قيمة نموذجية
3693	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.320** W/lb	قيمة نموذجية
3694	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.377** W/lb	قيمة نموذجية
3695	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.440** W/lb	قيمة نموذجية
3696	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3697	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	قيمة نموذجية
3698	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	قيمة نموذجية
3699	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	قيمة نموذجية
3700	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3701	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	قيمة نموذجية
3702	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	قيمة نموذجية
3703	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.931** W/lb	قيمة نموذجية
3704	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	قيمة نموذجية
3705	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** VA/lb	قيمة نموذجية
3706	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0147** VA/lb	قيمة نموذجية
3707	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0299** VA/lb	قيمة نموذجية
3708	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0494** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3709	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** VA/lb	قيمة نموذجية
3710	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	قيمة نموذجية
3711	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	قيمة نموذجية
3712	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** VA/lb	قيمة نموذجية
3713	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	قيمة نموذجية
3714	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.249** VA/lb	قيمة نموذجية
3715	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.303** VA/lb	قيمة نموذجية
3716	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.357** VA/lb	قيمة نموذجية
3717	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.424** VA/lb	قيمة نموذجية
3718	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.510** VA/lb	قيمة نموذجية
3719	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.635** VA/lb	قيمة نموذجية
3720	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.862** VA/lb	قيمة نموذجية
3721	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.49** VA/lb	قيمة نموذجية
3722	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.46** VA/lb	قيمة نموذجية
3723	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	قيمة نموذجية
3724	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00329** W/lb	قيمة نموذجية
3725	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00334** W/lb	قيمة نموذجية
3726	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** W/lb	قيمة نموذجية
3727	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0123** W/lb	قيمة نموذجية
3728	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** W/lb	قيمة نموذجية
3729	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0265** W/lb	قيمة نموذجية
3730	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/lb	قيمة نموذجية
3731	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0453** W/lb	قيمة نموذجية
3732	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0687** W/lb	قيمة نموذجية
3733	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0694** W/lb	قيمة نموذجية
3734	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0973** W/lb	قيمة نموذجية
3735	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0964** W/lb	قيمة نموذجية
3736	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3737	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.129** W/lb	قيمة نموذجية
3738	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** W/lb	قيمة نموذجية
3739	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** W/lb	قيمة نموذجية
3740	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.207** W/lb	قيمة نموذجية
3741	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.208** W/lb	قيمة نموذجية
3742	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.253** W/lb	قيمة نموذجية
3743	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.254** W/lb	قيمة نموذجية
3744	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	قيمة نموذجية
3745	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	قيمة نموذجية
3746	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.363** W/lb	قيمة نموذجية
3747	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.362** W/lb	قيمة نموذجية
3748	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.427** W/lb	قيمة نموذجية
3749	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.425** W/lb	قيمة نموذجية
3750	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.496** W/lb	قيمة نموذجية
3751	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.498** W/lb	قيمة نموذجية
3752	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3753	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	قيمة نموذجية
3754	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	قيمة نموذجية
3755	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.578** W/lb	قيمة نموذجية
3756	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** W/lb	قيمة نموذجية
3757	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.676** W/lb	قيمة نموذجية
3758	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3759	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	قيمة نموذجية
3760	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	قيمة نموذجية
3761	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	قيمة نموذجية
3762	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.02** W/lb	قيمة نموذجية
3763	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.00** W/lb	قيمة نموذجية
3764	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.22** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3765	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.19** W/lb	قيمة نموذجية
3766	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00516** VA/lb	قيمة نموذجية
3767	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00499** VA/lb	قيمة نموذجية
3768	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0173** VA/lb	قيمة نموذجية
3769	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0169** VA/lb	قيمة نموذجية
3770	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** VA/lb	قيمة نموذجية
3771	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0346** VA/lb	قيمة نموذجية
3772	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0572** VA/lb	قيمة نموذجية
3773	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0576** VA/lb	قيمة نموذجية
3774	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0848** VA/lb	قيمة نموذجية
3775	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** VA/lb	قيمة نموذجية
3776	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	قيمة نموذجية
3777	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	قيمة نموذجية
3778	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	قيمة نموذجية
3779	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.153** VA/lb	قيمة نموذجية
3780	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	قيمة نموذجية
3781	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	قيمة نموذجية
3782	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.239** VA/lb	قيمة نموذجية
3783	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.238** VA/lb	قيمة نموذجية
3784	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.288** VA/lb	قيمة نموذجية
3785	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.290** VA/lb	قيمة نموذجية
3786	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.345** VA/lb	قيمة نموذجية
3787	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.348** VA/lb	قيمة نموذجية
3788	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.409** VA/lb	قيمة نموذجية
3789	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.414** VA/lb	قيمة نموذجية
3790	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.493** VA/lb	قيمة نموذجية
3791	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.484** VA/lb	قيمة نموذجية
3792	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.591** VA/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3793	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	قيمة نموذجية
3794	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.734** VA/lb	قيمة نموذجية
3795	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.699** VA/lb	قيمة نموذجية
3796	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.904** VA/lb	قيمة نموذجية
3797	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.965** VA/lb	قيمة نموذجية
3798	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.71** VA/lb	قيمة نموذجية
3799	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	قيمة نموذجية
3800	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.13** VA/lb	قيمة نموذجية
3801	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**5.01** VA/lb	قيمة نموذجية
3802	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	قيمة نموذجية
3803	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.2** VA/lb	قيمة نموذجية
3804	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00343** W/lb	قيمة نموذجية
3805	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0129** W/lb	قيمة نموذجية
3806	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** W/lb	قيمة نموذجية
3807	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0470** W/lb	قيمة نموذجية
3808	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0709** W/lb	قيمة نموذجية
3809	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0994** W/lb	قيمة نموذجية
3810	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.132** W/lb	قيمة نموذجية
3811	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** W/lb	قيمة نموذجية
3812	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.212** W/lb	قيمة نموذجية
3813	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.258** W/lb	قيمة نموذجية
3814	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.310** W/lb	قيمة نموذجية
3815	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.368** W/lb	قيمة نموذجية
3816	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.431** W/lb	قيمة نموذجية
3817	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.501** W/lb	قيمة نموذجية
3818	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3819	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	قيمة نموذجية
3820	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3821	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.677** W/lb	قيمة نموذجية
3822	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	الحد الأقصى المضمون
3823	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	قيمة نموذجية
3824	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	قيمة نموذجية
3825	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.010** W/lb	قيمة نموذجية
3826	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.24** W/lb	قيمة نموذجية
3827	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00471** VA/lb	قيمة نموذجية
3828	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0161** VA/lb	قيمة نموذجية
3829	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0331** VA/lb	قيمة نموذجية
3830	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0549** VA/lb	قيمة نموذجية
3831	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** VA/lb	قيمة نموذجية
3832	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	قيمة نموذجية
3833	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	قيمة نموذجية
3834	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.187** VA/lb	قيمة نموذجية
3835	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	قيمة نموذجية
3836	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.279** VA/lb	قيمة نموذجية
3837	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.334** VA/lb	قيمة نموذجية
3838	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** VA/lb	قيمة نموذجية
3839	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.465** VA/lb	قيمة نموذجية
3840	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.549** VA/lb	قيمة نموذجية
3841	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.661** VA/lb	قيمة نموذجية
3842	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.842** VA/lb	قيمة نموذجية
3843	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** VA/lb	قيمة نموذجية
3844	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.70** VA/lb	قيمة نموذجية
3845	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	قدرة الإثارة الظاهرية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.6** VA/lb	قيمة نموذجية
3846	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00358** W/kg	قيمة نموذجية
3847	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01359** W/kg	قيمة نموذجية
3848	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3849	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0527** W/kg	قيمة نموذجية
3850	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** W/kg	قيمة نموذجية
3851	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1152** W/kg	قيمة نموذجية
3852	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1546** W/kg	قيمة نموذجية
3853	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1997** W/kg	قيمة نموذجية
3854	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2510** W/kg	قيمة نموذجية
3855	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.309** W/kg	قيمة نموذجية
3856	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.373** W/kg	قيمة نموذجية
3857	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.445** W/kg	قيمة نموذجية
3858	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.525** W/kg	قيمة نموذجية
3859	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.613** W/kg	قيمة نموذجية
3860	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	قيمة نموذجية
3861	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.711** W/kg	قيمة نموذجية
3862	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.819** W/kg	قيمة نموذجية
3863	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3864	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	قيمة نموذجية
3865	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.961** W/kg	قيمة نموذجية
3866	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.165** W/kg	قيمة نموذجية
3867	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.594** W/kg	قيمة نموذجية
3868	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	قيمة نموذجية
3869	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01620** W/kg	قيمة نموذجية
3870	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0356** W/kg	قيمة نموذجية
3871	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0624** W/kg	قيمة نموذجية
3872	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0958** W/kg	قيمة نموذجية
3873	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1358** W/kg	قيمة نموذجية
3874	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1825** W/kg	قيمة نموذجية
3875	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.2360** W/kg	قيمة نموذجية
3876	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2970** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3877	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1 T (B)	**0.365** W/kg	قيمة نموذجية
3878	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.441** W/kg	قيمة نموذجية
3879	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.525** W/kg	قيمة نموذجية
3880	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.616** W/kg	قيمة نموذجية
3881	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.715** W/kg	قيمة نموذجية
3882	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
3883	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.825** W/kg	قيمة نموذجية
3884	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.945** W/kg	قيمة نموذجية
3885	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3886	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	قيمة نموذجية
3887	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.099** W/kg	قيمة نموذجية
3888	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.323** W/kg	قيمة نموذجية
3889	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.773** W/kg	قيمة نموذجية
3890	**23JG110** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
3891	**23JG110** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3892	**23JG110** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	قيمة نموذجية
3893	**23JGH090** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
3894	**23JGH090** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3895	**23JGH090** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	قيمة نموذجية
3896	**23JGH095** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
3897	**23JGH095** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3898	**23JGH095** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	قيمة نموذجية
3899	**23JGH100** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	قيمة نموذجية
3900	**23JGH100** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3901	**23JGH100** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	قيمة نموذجية
3902	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	قيمة نموذجية
3903	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3904	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3905	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
3906	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3907	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	قيمة نموذجية
3908	**23JGS085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
3909	**23JGS085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3910	**23JGS085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	قيمة نموذجية
3911	**23JGS090** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	قيمة نموذجية
3912	**23JGS090** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3913	**23JGS090** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
3914	**23JGS095** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
3915	**23JGS095** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3916	**23JGS095** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	قيمة نموذجية
3917	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	قيمة نموذجية
3918	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3919	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
3920	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
3921	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3922	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
3923	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
3924	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3925	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	قيمة نموذجية
3926	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
3927	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3928	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
3929	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
3930	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3931	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
3932	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3933	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3934	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
3935	**27JG120** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
3936	**27JG120** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3937	**27JG120** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	قيمة نموذجية
3938	**27JG130** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
3939	**27JG130** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3940	**27JG130** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	قيمة نموذجية
3941	**27JGH100** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
3942	**27JGH100** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3943	**27JGH100** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	قيمة نموذجية
3944	**27JGH110** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
3945	**27JGH110** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3946	**27JGH110** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	قيمة نموذجية
3947	**27JGS090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	قيمة نموذجية
3948	**27JGS090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3949	**27JGS090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	قيمة نموذجية
3950	**27JGS095** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
3951	**27JGS095** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3952	**27JGS095** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	قيمة نموذجية
3953	**27JGS100** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	قيمة نموذجية
3954	**27JGS100** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3955	**27JGS100** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	قيمة نموذجية
3956	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	قيمة نموذجية
3957	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3958	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	قيمة نموذجية
3959	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
3960	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3961	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	قيمة نموذجية
3962	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	قيمة نموذجية
3963	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3964	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
3965	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
3966	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3967	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
3968	**30JG120** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	قيمة نموذجية
3969	**30JG120** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3970	**30JG120** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	قيمة نموذجية
3971	**30JG130** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	قيمة نموذجية
3972	**30JG130** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3973	**30JG130** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	قيمة نموذجية
3974	**30JG140** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	قيمة نموذجية
3975	**30JG140** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3976	**30JG140** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	قيمة نموذجية
3977	**30JGH105** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
3978	**30JGH105** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3979	**30JGH105** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	قيمة نموذجية
3980	**30JGH110** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
3981	**30JGH110** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3982	**30JGH110** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	قيمة نموذجية
3983	**30JGH120** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	قيمة نموذجية
3984	**30JGH120** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3985	**30JGH120** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	قيمة نموذجية
3986	**30JGS095** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
3987	**30JGS095** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3988	**30JGS095** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
3989	**30JGS100** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	قيمة نموذجية
3990	**30JGS100** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3991	**30JGS100** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	قيمة نموذجية
3992	**30JGS105** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	قيمة نموذجية
3993	**30JGS105** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3994	**30JGS105** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	قيمة نموذجية
3995	**35JG135** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	قيمة نموذجية
3996	**35JG135** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	الحد الأقصى المضمون
3997	**35JG135** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	قيمة نموذجية
3998	**35JG145** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	قيمة نموذجية
3999	**35JG145** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4000	**35JG145** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	قيمة نموذجية
4001	**35JG155** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	قيمة نموذجية
4002	**35JG155** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4003	**35JG155** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	قيمة نموذجية
4004	**35JGH115** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	قيمة نموذجية
4005	**35JGH115** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4006	**35JGH115** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	قيمة نموذجية
4007	**35JGH125** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	قيمة نموذجية
4008	**35JGH125** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4009	**35JGH125** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	قيمة نموذجية
4010	**35JGH135** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	قيمة نموذجية
4011	**35JGH135** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4012	**35JGH135** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	قيمة نموذجية
4013	**35JGS115** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	قيمة نموذجية
4014	**35JGS115** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4015	**35JGS115** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	قيمة نموذجية
4016	**35JGS125** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4017	**35JGS125** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4018	**35JGS125** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	قيمة نموذجية
4019	**M-0H** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4020	**M-0H** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
4021	**M-0H** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4022	**M-0H** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	قيمة نموذجية
4023	**M-0H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4024	**M-0H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
4025	**M-0H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4026	**M-0H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	قيمة نموذجية
4027	**M-0H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4028	**M-0H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	قيمة نموذجية
4029	**M-0H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4030	**M-0H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	قيمة نموذجية
4031	**M-1H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4032	**M-1H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
4033	**M-1H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4034	**M-1H** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	قيمة نموذجية
4035	**M-1H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4036	**M-1H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
4037	**M-1H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4038	**M-1H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	قيمة نموذجية
4039	**M-1H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4040	**M-1H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	قيمة نموذجية
4041	**M-1H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4042	**M-1H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	قيمة نموذجية
4043	**M-2H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4044	**M-2H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4045	**M-2H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4046	**M-2H** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	قيمة نموذجية
4047	**M-2H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4048	**M-2H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	قيمة نموذجية
4049	**M-2H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4050	**M-2H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	قيمة نموذجية
4051	**M-3** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4052	**M-3** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
4053	**M-3** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4054	**M-3** JFE Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	قيمة نموذجية
4055	**M-3** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4056	**M-3** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	قيمة نموذجية
4057	**M-3** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4058	**M-3** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	قيمة نموذجية
4059	**M-3H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4060	**M-3H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	قيمة نموذجية
4061	**M-3H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4062	**M-3H** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	قيمة نموذجية
4063	**M-4** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4064	**M-4** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
4065	**M-4** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4066	**M-4** JFE Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	قيمة نموذجية
4067	**M-4** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4068	**M-4** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	قيمة نموذجية
4069	**M-4** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4070	**M-4** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	قيمة نموذجية
4071	**M-5** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4072	**M-5** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4073	**M-5** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4074	**M-5** JFE Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	قيمة نموذجية
4075	**M-5** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4076	**M-5** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	قيمة نموذجية
4077	**M-5** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4078	**M-5** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	قيمة نموذجية
4079	**M-6** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4080	**M-6** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	قيمة نموذجية
4081	**M-6** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4082	**M-6** JFE Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	قيمة نموذجية
4083	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	قيمة نموذجية
4084	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
4085	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	قيمة نموذجية
4086	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
4087	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	قيمة نموذجية
4088	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	قيمة نموذجية
4089	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	قيمة نموذجية
4090	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
4091	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	قيمة نموذجية
4092	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	قيمة نموذجية
4093	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
4094	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	قيمة نموذجية
4095	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	قيمة نموذجية
4096	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
4097	**23Z110** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
4098	**23Z110** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	قيمة نموذجية
4099	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	قيمة نموذجية
4100	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4101	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	قيمة نموذجية
4102	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
4103	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
4104	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
4105	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
4106	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
4107	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	قيمة نموذجية
4108	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
4109	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	قيمة نموذجية
4110	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	قيمة نموذجية
4111	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	قيمة نموذجية
4112	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
4113	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
4114	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
4115	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	قيمة نموذجية
4116	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
4117	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
4118	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	قيمة نموذجية
4119	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
4120	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	قيمة نموذجية
4121	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	قيمة نموذجية
4122	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
4123	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
4124	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	قيمة نموذجية
4125	**27Z120** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	قيمة نموذجية
4126	**27Z120** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	قيمة نموذجية
4127	**27Z130** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
4128	**27Z130** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.56** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4129	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
4130	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
4131	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
4132	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	قيمة نموذجية
4133	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
4134	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	قيمة نموذجية
4135	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	قيمة نموذجية
4136	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	قيمة نموذجية
4137	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
4138	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	قيمة نموذجية
4139	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
4140	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	قيمة نموذجية
4141	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
4142	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	قيمة نموذجية
4143	**30Z120** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
4144	**30Z120** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	قيمة نموذجية
4145	**30Z130** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
4146	**30Z130** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.60** W/kg	قيمة نموذجية
4147	**30Z140** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.19** W/kg	قيمة نموذجية
4148	**30Z140** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.70** W/kg	قيمة نموذجية
4149	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
4150	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	قيمة نموذجية
4151	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
4152	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	قيمة نموذجية
4153	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	قيمة نموذجية
4154	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	قيمة نموذجية
4155	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
4156	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4157	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	قيمة نموذجية
4158	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	قيمة نموذجية
4159	**35Z135** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.24** W/kg	قيمة نموذجية
4160	**35Z135** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.74** W/kg	قيمة نموذجية
4161	**35Z145** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	قيمة نموذجية
4162	**35Z145** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.81** W/kg	قيمة نموذجية
4163	**35Z155** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	قيمة نموذجية
4164	**35Z155** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	قيمة نموذجية
4165	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
4166	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** W/kg	قيمة نموذجية
4167	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
4168	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** W/kg	قيمة نموذجية
4169	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.21** W/kg	قيمة نموذجية
4170	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.62** W/kg	قيمة نموذجية
4171	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	قيمة نموذجية
4172	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.69** W/kg	قيمة نموذجية
4173	**M-0H** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
4174	**M-0H** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	قيمة نموذجية
4175	**M-0H** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	قيمة نموذجية
4176	**M-0H** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	قيمة نموذجية
4177	**M-0H** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
4178	**M-0H** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	قيمة نموذجية
4179	**M-1** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	قيمة نموذجية
4180	**M-1** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	قيمة نموذجية
4181	**M-1H** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
4182	**M-1H** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	قيمة نموذجية
4183	**M-1H** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
4184	**M-1H** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4185	**M-1H** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.13** W/kg	قيمة نموذجية
4186	**M-1H** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	قيمة نموذجية
4187	**M-2** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
4188	**M-2** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	قيمة نموذجية
4189	**M-3** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
4190	**M-3** Nippon Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** W/kg	قيمة نموذجية
4191	**M-3** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	قيمة نموذجية
4192	**M-3** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	قيمة نموذجية
4193	**M-3** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
4194	**M-3** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.54** W/kg	قيمة نموذجية
4195	**M-4** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	قيمة نموذجية
4196	**M-4** Nippon Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	قيمة نموذجية
4197	**M-4** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
4198	**M-4** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	قيمة نموذجية
4199	**M-5** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.17** W/kg	قيمة نموذجية
4200	**M-5** Nippon Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.68** W/kg	قيمة نموذجية
4201	**M-5** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	قيمة نموذجية
4202	**M-5** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.76** W/kg	قيمة نموذجية
4203	**M-6** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.32** W/kg	قيمة نموذجية
4204	**M-6** Nippon Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	قيمة نموذجية
4205	**23PH085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
4206	**23PH085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4207	**23PH085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	قيمة نموذجية
4208	**23PH090** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
4209	**23PH090** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4210	**23PH090** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	قيمة نموذجية
4211	**23PH095** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	قيمة نموذجية
4212	**23PH095** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4213	**23PH095** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	قيمة نموذجية
4214	**23PHD080** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
4215	**23PHD080** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4216	**23PHD080** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
4217	**23PHD085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
4218	**23PHD085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4219	**23PHD085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	قيمة نموذجية
4220	**23PHD090** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية
4221	**23PHD090** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4222	**23PHD090** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	قيمة نموذجية
4223	**23PHE080** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
4224	**23PHE080** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4225	**23PHE080** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	قيمة نموذجية
4226	**23PHE085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
4227	**23PHE085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4228	**23PHE085** POSCO	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	قيمة نموذجية
4229	**27PG130** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
4230	**27PG130** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.67** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4231	**27PG130** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	قيمة نموذجية
4232	**27PH095** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	قيمة نموذجية
4233	**27PH095** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4234	**27PH095** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	قيمة نموذجية
4235	**27PH100** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
4236	**27PH100** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4237	**27PH100** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	قيمة نموذجية
4238	**27PHD085** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
4239	**27PHD085** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4240	**27PHD085** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4241	**27PHD090** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	قيمة نموذجية
4242	**27PHD090** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4243	**27PHD090** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	قيمة نموذجية
4244	**27PHD095** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	قيمة نموذجية
4245	**27PHD095** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4246	**27PHD095** POSCO	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	قيمة نموذجية
4247	**30PG120** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	قيمة نموذجية
4248	**30PG120** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.63** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4249	**30PG120** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** W/kg	قيمة نموذجية
4250	**30PG130** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
4251	**30PG130** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.73** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4252	**30PG130** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	قيمة نموذجية
4253	**30PH100** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
4254	**30PH100** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4255	**30PH100** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	قيمة نموذجية
4256	**30PH105** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	قيمة نموذجية
4257	**30PH105** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4258	**30PH105** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	قيمة نموذجية
4259	**30PHD095** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	قيمة نموذجية
4260	**30PHD095** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4261	**30PHD095** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	قيمة نموذجية
4262	**30PHD100** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
4263	**30PHD100** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4264	**30PHD100** POSCO	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	قيمة نموذجية
4265	**35PG145** POSCO	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	قيمة نموذجية
4266	**35PG145** POSCO	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.03** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4267	**35PG145** POSCO	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.80** W/kg	قيمة نموذجية
4268	**35PG155** POSCO	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4269	**35PG155** POSCO	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.07** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4270	**35PG155** POSCO	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.89** W/kg	قيمة نموذجية
4271	**15SQH085** Shougang	0.15	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.78** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4272	**15SQH085** Shougang	0.15	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
4273	**18SQG075** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.73** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4274	**18SQG075** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.96** W/kg	قيمة نموذجية
4275	**18SQG080** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.76** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4276	**18SQG080** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.02** W/kg	قيمة نموذجية
4277	**18SQG085** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.79** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4278	**18SQG085** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
4279	**18SQG090** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4280	**18SQG090** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.19** W/kg	قيمة نموذجية
4281	**18SQGD060** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.58** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4282	**18SQGD060** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
4283	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.58** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4284	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
4285	**18SQGD065** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.62** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4286	**18SQGD065** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية
4287	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.62** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4288	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.83** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4289	**18SQGD070** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.65** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4290	**18SQGD070** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	قيمة نموذجية
4291	**18SQGD075** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.67** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4292	**18SQGD075** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
4293	**18SQH085** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.79** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4294	**18SQH085** Shougang	0.18	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
4295	**20SQG075** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.73** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4296	**20SQG075** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.96** W/kg	قيمة نموذجية
4297	**20SQG080** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.77** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4298	**20SQG080** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.03** W/kg	قيمة نموذجية
4299	**20SQG085** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.8** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4300	**20SQG085** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
4301	**20SQG090** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.82** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4302	**20SQG090** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
4303	**20SQG095** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4304	**20SQG095** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.19** W/kg	قيمة نموذجية
4305	**20SQGD060** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.59** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4306	**20SQGD060** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	قيمة نموذجية
4307	**20SQGD065** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.63** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4308	**20SQGD065** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
4309	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.63** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4310	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
4311	**20SQGD070** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.66** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4312	**20SQGD070** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
4313	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.66** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4314	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
4315	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.66** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4316	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
4317	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.66** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4318	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.89** W/kg	قيمة نموذجية
4319	**20SQGD075** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.69** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4320	**20SQGD075** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
4321	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.69** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4322	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
4323	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.69** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4324	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
4325	**20SQGD080** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.72** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4326	**20SQGD080** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.99** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4327	**20SQH085** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.8** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4328	**20SQH085** Shougang	0.20	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
4329	**23SQG080** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.79** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4330	**23SQG080** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.05** W/kg	قيمة نموذجية
4331	**23SQG085** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.81** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4332	**23SQG085** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.09** W/kg	قيمة نموذجية
4333	**23SQG090** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.84** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4334	**23SQG090** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
4335	**23SQG095** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.86** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4336	**23SQG095** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.16** W/kg	قيمة نموذجية
4337	**23SQG100** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.88** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4338	**23SQG100** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.21** W/kg	قيمة نموذجية
4339	**23SQGD070** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.71** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4340	**23SQGD070** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.93** W/kg	قيمة نموذجية
4341	**23SQGD075** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.73** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4342	**23SQGD075** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
4343	**23SQGD080** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4344	**23SQGD080** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
4345	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4346	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
4347	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4348	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
4349	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.76** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4350	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.02** W/kg	قيمة نموذجية
4351	**23SQGD085** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.78** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4352	**23SQGD085** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.04** W/kg	قيمة نموذجية
4353	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.78** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4354	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.04** W/kg	قيمة نموذجية
4355	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.78** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4356	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.04** W/kg	قيمة نموذجية
4357	**23SQGD090** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.81** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4358	**23SQGD090** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.11** W/kg	قيمة نموذجية
4359	**23SQH090** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.84** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4360	**23SQH090** Shougang	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
4361	**27SQG090** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.88** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4362	**27SQG090** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.18** W/kg	قيمة نموذجية
4363	**27SQG095** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.91** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4364	**27SQG095** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.22** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4365	**27SQG100** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.91** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4366	**27SQG100** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.23** W/kg	قيمة نموذجية
4367	**27SQG110** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.93** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4368	**27SQG110** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.27** W/kg	قيمة نموذجية
4369	**27SQGD080** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4370	**27SQGD080** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.06** W/kg	قيمة نموذجية
4371	**27SQGD085** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.82** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4372	**27SQGD085** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	قيمة نموذجية
4373	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.82** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4374	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	قيمة نموذجية
4375	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.82** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4376	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.10** W/kg	قيمة نموذجية
4377	**27SQGD090** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.84** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4378	**27SQGD090** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
4379	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.84** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4380	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.12** W/kg	قيمة نموذجية
4381	**27SQGD095** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.87** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4382	**27SQGD095** Shougang	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.16** W/kg	قيمة نموذجية
4383	**30SQG095** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.96** W/kg	قيمة مرجعية منشورة

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4384	**30SQG095** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.26** W/kg	قيمة نموذجية
4385	**30SQG100** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.98** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4386	**30SQG100** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.29** W/kg	قيمة نموذجية
4387	**30SQG105** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.99** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4388	**30SQG105** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.30** W/kg	قيمة نموذجية
4389	**30SQG120** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.99** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4390	**30SQG120** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.36** W/kg	قيمة نموذجية
4391	**30SQGD090** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.90** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4392	**30SQGD090** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.19** W/kg	قيمة نموذجية
4393	**30SQGD095** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.92** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4394	**30SQGD095** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.22** W/kg	قيمة نموذجية
4395	**30SQGD100** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.93** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4396	**30SQGD100** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.23** W/kg	قيمة نموذجية
4397	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.93** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4398	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.23** W/kg	قيمة نموذجية
4399	**30SQGD105** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.97** W/kg	قيمة مرجعية منشورة
4400	**30SQGD105** Shougang	0.30	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.28** W/kg	قيمة نموذجية
4401	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.36** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4402	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.80** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4403	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.54** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4404	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.16** W/kg	قيمة نموذجية
4405	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.37** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4406	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.81** W/kg	قيمة نموذجية
4407	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.57** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4408	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.21** W/kg	قيمة نموذجية
4409	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.39** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4410	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.85** W/kg	قيمة نموذجية
4411	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.59** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4412	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.27** W/kg	قيمة نموذجية
4413	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.42** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4414	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.94** W/kg	قيمة نموذجية
4415	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.62** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4416	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.34** W/kg	قيمة نموذجية
4417	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.44** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4418	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.98** W/kg	قيمة نموذجية
4419	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.64** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4420	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.37** W/kg	قيمة نموذجية
4421	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.94** W/kg	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4422	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.63** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4423	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.39** W/kg	قيمة نموذجية
4424	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.45** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4425	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.99** W/kg	قيمة نموذجية
4426	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.65** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4427	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.39** W/kg	قيمة نموذجية
4428	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.99** W/kg	قيمة نموذجية
4429	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.64** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4430	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.39** W/kg	قيمة نموذجية
4431	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.04** W/kg	قيمة نموذجية
4432	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.50** W/kg	قيمة نموذجية
4433	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.97** W/kg	قيمة نموذجية
4434	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.67** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4435	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.48** W/kg	قيمة نموذجية
4436	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.01** W/kg	قيمة نموذجية
4437	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.71** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4438	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.53** W/kg	قيمة نموذجية
4439	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
4440	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.72** W/lb	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4441	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.55** W/kg	قيمة نموذجية
4442	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.07** W/kg	قيمة نموذجية
4443	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.60** W/kg	قيمة نموذجية
4444	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
4445	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.74** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4446	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.61** W/kg	قيمة نموذجية
4447	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.19** W/kg	قيمة نموذجية
4448	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.75** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4449	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.64** W/kg	قيمة نموذجية
4450	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.23** W/kg	قيمة نموذجية
4451	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.81** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4452	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.76** W/kg	قيمة نموذجية
4453	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.34** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4454	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.76** W/kg	قيمة نموذجية
4455	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.48** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4456	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.02** W/kg	قيمة نموذجية
4457	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.35** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4458	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.77** W/kg	قيمة نموذجية
4459	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.51** W/lb	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4460	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.08** W/kg	قيمة نموذجية
4461	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.36** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4462	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.78** W/kg	قيمة نموذجية
4463	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.54** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4464	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.15** W/kg	قيمة نموذجية
4465	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.37** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4466	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.79** W/kg	قيمة نموذجية
4467	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.58** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4468	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.23** W/kg	قيمة نموذجية
4469	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.39** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4470	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.84** W/kg	قيمة نموذجية
4471	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.60** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4472	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.28** W/kg	قيمة نموذجية
4473	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.45** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4474	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.5 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.95** W/kg	قيمة نموذجية
4475	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.65** W/lb	الحد الأقصى المضمون
4476	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.38** W/kg	قيمة نموذجية
4477	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4478	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.04** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4479	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.12** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4480	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.19** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4481	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4482	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4483	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.45** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4484	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.19** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4485	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4486	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.38** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4487	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.46** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4488	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.58** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4489	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.51** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4490	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.64** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4491	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.77** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4492	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.92** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4493	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.92** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4494	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.99** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4495	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**0.99** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4496	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.03** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4497	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.05** W/kg	الحد الأقصى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4498	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.12** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4499	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.12** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4500	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.18** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4501	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.18** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4502	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.25** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4503	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4504	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4505	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.32** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4506	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.38** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4507	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.45** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4508	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.45** W/kg	الحد الأقصى المضمون
4509	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	الفواقد المغناطيسية النوعية	60 Hz / 1.7 T لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J	**1.64** W/kg	الحد الأقصى المضمون

خصائص أخرى

لم يُذكر التردد على نحو مستقل

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4510	**H100-27** Aperam	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4511	**H100-30** Aperam	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4512	**H105-30** Aperam	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4513	**H110-27** Aperam	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4514	**H110-30** Aperam	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4515	**H120-30** Aperam	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
4516	**L080-23** Aperam	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
4517	**L085-23** Aperam	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4518	**L085-27** Aperam	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
4519	**L090-23** Aperam	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
4520	**L090-27** Aperam	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
4521	**L095-27** Aperam	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
4522	**L100-27** Aperam	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
4523	**R120-27** Aperam	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
4524	**R130-27** Aperam	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
4525	**R130-30** Aperam	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
4526	**R140-30** Aperam	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
4527	**18QG080** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4528	**18QG085** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4529	**18QG095** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4530	**18RK065** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4531	**18RK070** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4532	**18RK075** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
4533	**18RK085** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
4534	**20QG080** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4535	**20QG085** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4536	**20QG095** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4537	**20RK070** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4538	**20RK075** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4539	**20RK085** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4540	**23Q110** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
4541	**23QG085** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4542	**23QG090** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4543	**23QG095** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4544	**23QG100** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4545	**23RK075** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4546	**23RK080** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4547	**23RK085** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4548	**23RK090** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4549	**23RK100** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4550	**27Q120** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
4551	**27QG090** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4552	**27QG095** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4553	**27QG100** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4554	**27QG120** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4555	**27RK085** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4556	**27RK090** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4557	**27RK095** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4558	**27RK100** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4559	**30Q120** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4560	**30Q130** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
4561	**30QG100** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4562	**30QG105** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4563	**30QG120** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4564	**30RK095** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4565	**30RK100** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4566	**30RK105** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4567	**35Q145** Baosteel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	قيمة نموذجية
4568	**35Q155** Baosteel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.86** T	قيمة نموذجية
4569	**35QG135** Baosteel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4570	**B18HS065** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4571	**B18HS065** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4572	**B18HS065** Baosteel	0.18	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4573	**B18HS070** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4574	**B18HS070** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4575	**B18HS070** Baosteel	0.18	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4576	**B18HS075** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4577	**B18HS075** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4578	**B18HS075** Baosteel	0.18	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4579	**B18P070** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4580	**B18P070** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4581	**B18P070** Baosteel	0.18	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4582	**B18P075** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4583	**B18P075** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4584	**B18P075** Baosteel	0.18	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4585	**B18P080** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4586	**B18P080** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4587	**B18P080** Baosteel	0.18	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4588	**B18P085** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4589	**B18P085** Baosteel	0.18	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4590	**B18R055** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4591	**B18R055** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4592	**B18R055** Baosteel	0.18	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4593	**B18R060** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4594	**B18R060** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4595	**B18R060** Baosteel	0.18	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4596	**B18R065** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4597	**B18R065** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4598	**B18R065** Baosteel	0.18	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4599	**B18R070** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4600	**B18R070** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4601	**B18R070** Baosteel	0.18	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4602	**B18R075** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4603	**B18R075** Baosteel	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
4604	**B18R075** Baosteel	0.18	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4605	**B20HS065** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4606	**B20HS065** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4607	**B20HS065** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4608	**B20HS070** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4609	**B20HS070** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4610	**B20HS070** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4611	**B20HS075** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4612	**B20HS075** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4613	**B20HS075** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4614	**B20HS080** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4615	**B20HS080** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4616	**B20HS080** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4617	**B20HS085** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4618	**B20HS085** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4619	**B20HS085** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4620	**B20P075** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4621	**B20P075** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4622	**B20P075** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4623	**B20P080** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4624	**B20P080** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4625	**B20P080** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4626	**B20P085** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4627	**B20P085** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4628	**B20P085** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4629	**B20PD080** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4630	**B20PD080** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4631	**B20R060** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4632	**B20R060** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4633	**B20R060** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4634	**B20R065** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4635	**B20R065** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4636	**B20R065** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4637	**B20R070** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4638	**B20R070** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4639	**B20R070** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4640	**B20R075** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4641	**B20R075** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4642	**B20R075** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4643	**B20R080** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4644	**B20R080** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4645	**B20R080** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4646	**B20R085** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4647	**B20R085** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.950** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4648	**B20RD065** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4649	**B20RD065** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4650	**B20RD070** Baosteel	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4651	**B20RD070** Baosteel	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4652	**B23G110** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
4653	**B23G110** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4654	**B23G110** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4655	**B23HS070** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4656	**B23HS070** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4657	**B23HS070** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4658	**B23HS075** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4659	**B23HS075** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4660	**B23HS075** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4661	**B23HS080** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4662	**B23HS080** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4663	**B23HS080** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4664	**B23HS085** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4665	**B23HS085** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4666	**B23HS085** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4667	**B23HS090** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4668	**B23HS090** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4669	**B23HS090** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4670	**B23P080** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4671	**B23P080** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4672	**B23P080** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4673	**B23P085** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4674	**B23P085** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4675	**B23P085** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4676	**B23P090** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4677	**B23P090** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4678	**B23P090** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4679	**B23P095** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4680	**B23P095** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4681	**B23P095** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4682	**B23P100** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4683	**B23P100** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4684	**B23P100** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4685	**B23PD085** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4686	**B23PD085** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4687	**B23PD090** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4688	**B23PD090** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4689	**B23R070** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4690	**B23R070** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4691	**B23R070** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4692	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4693	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4694	**B23R075** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4695	**B23R075** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4696	**B23R075** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4697	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4698	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4699	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4700	**B23R080** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4701	**B23R080** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4702	**B23R080** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4703	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4704	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4705	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4706	**B23R085** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4707	**B23R085** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4708	**B23R085** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4709	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4710	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4711	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4712	**B23R090** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4713	**B23R090** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4714	**B23R090** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4715	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4716	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4717	**B23RD070** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4718	**B23RD070** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4719	**B23RD075** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4720	**B23RD075** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4721	**B23RD075** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4722	**B23RD075** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.97** بلا وحدة	قيمة نموذجية
4723	**B23RD080** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4724	**B23RD080** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4725	**B23RD080** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4726	**B23RD080** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.97** بلا وحدة	قيمة نموذجية
4727	**B23RD085** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4728	**B23RD085** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4729	**B23RD085** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4730	**B23RD085** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.97** بلا وحدة	قيمة نموذجية
4731	**B23RD090** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4732	**B23RD090** Baosteel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4733	**B23RD090** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4734	**B23RD090** Baosteel	0.23	معامل التراصّ	-	**0.97** بلا وحدة	قيمة نموذجية
4735	**B27G120** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
4736	**B27G120** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4737	**B27G120** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4738	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4739	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4740	**B27P085** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4741	**B27P085** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4742	**B27P085** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4743	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4744	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4745	**B27P090** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4746	**B27P090** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4747	**B27P090** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4748	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4749	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4750	**B27P095** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4751	**B27P095** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4752	**B27P095** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4753	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4754	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4755	**B27P100** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4756	**B27P100** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4757	**B27P100** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4758	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4759	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4760	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4761	**B27P110** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4762	**B27P110** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4763	**B27P110** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4764	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4765	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4766	**B27P120** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4767	**B27P120** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4768	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4769	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4770	**B27R080** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4771	**B27R080** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4772	**B27R080** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4773	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4774	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4775	**B27R085** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4776	**B27R085** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4777	**B27R085** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4778	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4779	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4780	**B27R090** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4781	**B27R090** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4782	**B27R090** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4783	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4784	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4785	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4786	**B27R095** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4787	**B27R095** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4788	**B27R095** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4789	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4790	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4791	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4792	**B30G120** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.86** T	الحد الأدنى المضمون
4793	**B30G120** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4794	**B30G120** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4795	**B30G130** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
4796	**B30G130** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
4797	**B30G130** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4798	**B30P090** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4799	**B30P090** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4800	**B30P090** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4801	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4802	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4803	**B30P095** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4804	**B30P095** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4805	**B30P095** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4806	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4807	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4808	**B30P100** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4809	**B30P100** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4810	**B30P100** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4811	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4812	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4813	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4814	**B30P105** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4815	**B30P105** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4816	**B30P105** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4817	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4818	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4819	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4820	**B30P120** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4821	**B30P120** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4822	**B30P120** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4823	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4824	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4825	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4826	**B30R090** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4827	**B30R090** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4828	**B30R090** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4829	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4830	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4831	**B30R095** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4832	**B30R095** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4833	**B30R095** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4834	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4835	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4836	**B30R100** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4837	**B30R100** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4838	**B30R100** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4839	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4840	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4841	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4842	**B30R105** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4843	**B30R105** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4844	**B30R105** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4845	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4846	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4847	**B35G135** Baosteel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.86** T	الحد الأدنى المضمون
4848	**B35G135** Baosteel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4849	**B35G135** Baosteel	0.35	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4850	**B35G145** Baosteel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.86** T	الحد الأدنى المضمون
4851	**B35G145** Baosteel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4852	**B35G145** Baosteel	0.35	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4853	**B35G155** Baosteel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4854	**B35G155** Baosteel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4855	**B35G155** Baosteel	0.35	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4856	**B35P115** Baosteel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4857	**B35P115** Baosteel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4858	**B35P115** Baosteel	0.35	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4859	**B35P125** Baosteel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4860	**B35P125** Baosteel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4861	**B35P125** Baosteel	0.35	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4862	**B35P135** Baosteel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
4863	**B35P135** Baosteel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4864	**B35P135** Baosteel	0.35	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
4865	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
4866	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.880** T	الحد الأدنى المضمون
4868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.917** T	قيمة نموذجية
4869	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.880** T	الحد الأدنى المضمون
4870	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.916** T	قيمة نموذجية
4871	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.880** T	الحد الأدنى المضمون
4872	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.918** T	قيمة نموذجية
4873	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.880** T	الحد الأدنى المضمون
4874	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.918** T	قيمة نموذجية
4875	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.890** T	الحد الأدنى المضمون
4876	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.920** T	قيمة نموذجية
4877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.880** T	الحد الأدنى المضمون
4878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.917** T	قيمة نموذجية
4879	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.8** T	الحد الأدنى المضمون
4880	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
4881	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.8** T	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4882	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
4883	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.8** T	الحد الأدنى المضمون
4884	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
4885	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.8** T	الحد الأدنى المضمون
4886	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
4887	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.8** T	الحد الأدنى المضمون
4888	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
4889	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.8** T	الحد الأدنى المضمون
4890	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
4891	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.78** T	الحد الأدنى المضمون
4892	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.82** T	قيمة نموذجية
4893	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.78** T	الحد الأدنى المضمون
4894	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	الحث المغناطيسي	H = 795.775 A/m	**1.82** T	قيمة نموذجية
4895	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
4896	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4897	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
4898	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4899	**23JG110** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.76** T	قيمة نموذجية
4900	**23JG110** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
4901	**23JG110** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	قيمة نموذجية
4902	**23JG110** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4903	**23JGH090** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.81** T	قيمة نموذجية
4904	**23JGH090** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
4905	**23JGH090** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4906	**23JGH090** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
4907	**23JGH095** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.81** T	قيمة نموذجية
4908	**23JGH095** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
4909	**23JGH095** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4910	**23JGH095** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
4911	**23JGH100** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.81** T	قيمة نموذجية
4912	**23JGH100** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
4913	**23JGH100** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4914	**23JGH100** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
4915	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.85** T	قيمة نموذجية
4916	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
4917	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4918	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
4919	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
4920	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
4921	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4922	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
4923	**23JGS085** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4924	**23JGS085** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4925	**23JGS085** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.93** T	قيمة نموذجية
4926	**23JGS085** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.97** T	قيمة نموذجية
4927	**23JGS090** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4928	**23JGS090** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4929	**23JGS090** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4930	**23JGS090** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.97** T	قيمة نموذجية
4931	**23JGS095** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4932	**23JGS095** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4933	**23JGS095** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4934	**23JGS095** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.97** T	قيمة نموذجية
4935	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
4936	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
4937	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4938	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
4939	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.83** T	قيمة نموذجية
4940	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
4941	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4942	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
4943	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.82** T	قيمة نموذجية
4944	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
4945	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4946	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
4947	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4948	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4949	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.93** T	قيمة نموذجية
4950	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.97** T	قيمة نموذجية
4951	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4952	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4953	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4954	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.97** T	قيمة نموذجية
4955	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4956	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4957	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4958	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.97** T	قيمة نموذجية
4959	**27JG120** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.76** T	قيمة نموذجية
4960	**27JG120** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
4961	**27JG120** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	قيمة نموذجية
4962	**27JG120** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
4963	**27JG130** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.74** T	قيمة نموذجية
4964	**27JG130** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
4965	**27JG130** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4966	**27JG130** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4967	**27JGH100** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.81** T	قيمة نموذجية
4968	**27JGH100** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4969	**27JGH100** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4970	**27JGH100** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
4971	**27JGH110** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.81** T	قيمة نموذجية
4972	**27JGH110** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
4973	**27JGH110** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4974	**27JGH110** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
4975	**27JGS090** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
4976	**27JGS090** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4977	**27JGS090** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
4978	**27JGS090** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.98** T	قيمة نموذجية
4979	**27JGS095** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4980	**27JGS095** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4981	**27JGS095** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.93** T	قيمة نموذجية
4982	**27JGS095** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.98** T	قيمة نموذجية
4983	**27JGS100** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4984	**27JGS100** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4985	**27JGS100** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.93** T	قيمة نموذجية
4986	**27JGS100** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.98** T	قيمة نموذجية
4987	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
4988	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
4989	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
4990	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
4991	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
4992	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
4993	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
4994	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
4995	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
4996	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
4997	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.93** T	قيمة نموذجية
4998	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.98** T	قيمة نموذجية
4999	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5000	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
5001	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.93** T	قيمة نموذجية
5002	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.98** T	قيمة نموذجية
5003	**30JG120** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.76** T	قيمة نموذجية
5004	**30JG120** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5005	**30JG120** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	قيمة نموذجية
5006	**30JG120** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5007	**30JG130** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.74** T	قيمة نموذجية
5008	**30JG130** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5009	**30JG130** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
5010	**30JG130** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5011	**30JG140** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.73** T	قيمة نموذجية
5012	**30JG140** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5013	**30JG140** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.83** T	قيمة نموذجية
5014	**30JG140** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5015	**30JGH105** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.82** T	قيمة نموذجية
5016	**30JGH105** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5017	**30JGH105** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5018	**30JGH105** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5019	**30JGH110** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.82** T	قيمة نموذجية
5020	**30JGH110** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5021	**30JGH110** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5022	**30JGH110** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5023	**30JGH120** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.82** T	قيمة نموذجية
5024	**30JGH120** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5025	**30JGH120** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5026	**30JGH120** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5027	**30JGS095** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5028	**30JGS095** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
5029	**30JGS095** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5030	**30JGS095** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.98** T	قيمة نموذجية
5031	**30JGS100** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5032	**30JGS100** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
5033	**30JGS100** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5034	**30JGS100** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.98** T	قيمة نموذجية
5035	**30JGS105** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5036	**30JGS105** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
5037	**30JGS105** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.93** T	قيمة نموذجية
5038	**30JGS105** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.98** T	قيمة نموذجية
5039	**35JG135** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.77** T	قيمة نموذجية
5040	**35JG135** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5041	**35JG135** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	قيمة نموذجية
5042	**35JG135** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5043	**35JG145** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.76** T	قيمة نموذجية
5044	**35JG145** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5045	**35JG145** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
5046	**35JG145** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5047	**35JG155** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.74** T	قيمة نموذجية
5048	**35JG155** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5049	**35JG155** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.83** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5050	**35JG155** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5051	**35JGH115** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.83** T	قيمة نموذجية
5052	**35JGH115** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5053	**35JGH115** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5054	**35JGH115** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5055	**35JGH125** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.83** T	قيمة نموذجية
5056	**35JGH125** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5057	**35JGH125** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5058	**35JGH125** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5059	**35JGH135** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.83** T	قيمة نموذجية
5060	**35JGH135** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5061	**35JGH135** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5062	**35JGH135** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5063	**35JGS115** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5064	**35JGS115** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
5065	**35JGS115** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.93** T	قيمة نموذجية
5066	**35JGS115** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.98** T	قيمة نموذجية
5067	**35JGS125** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 300 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5068	**35JGS125** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	الحد الأدنى المضمون
5069	**35JGS125** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5070	**35JGS125** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.97** T	قيمة نموذجية
5071	**M-0H** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5072	**M-0H** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5073	**M-0H** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5074	**M-0H** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5075	**M-0H** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5076	**M-0H** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5077	**M-1H** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5078	**M-1H** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5079	**M-1H** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5080	**M-1H** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5081	**M-1H** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5082	**M-1H** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5083	**M-2H** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5084	**M-2H** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5085	**M-2H** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5086	**M-2H** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5087	**M-3** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5088	**M-3** JFE Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	قيمة نموذجية
5089	**M-3** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5090	**M-3** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	قيمة نموذجية
5091	**M-3H** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5092	**M-3H** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5093	**M-4** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5094	**M-4** JFE Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
5095	**M-4** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5096	**M-4** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	قيمة نموذجية
5097	**M-5** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5098	**M-5** JFE Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
5099	**M-5** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5100	**M-5** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
5101	**M-6** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5102	**M-6** JFE Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.83** T	قيمة نموذجية
5103	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5104	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5105	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5106	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5107	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5108	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5109	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5110	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5111	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5112	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5113	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5114	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5115	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5116	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5117	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5118	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5119	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5120	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5121	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5122	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5123	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5124	**23Z110** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5125	**23Z110** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5126	**23Z110** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5127	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5128	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5129	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5130	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5131	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5132	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5133	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5134	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5135	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5136	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5137	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5138	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5139	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5140	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5141	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5142	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5143	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5144	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5145	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5146	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5147	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5148	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5149	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5150	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5151	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5152	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5153	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5154	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5155	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5156	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5157	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5158	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5159	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5160	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5161	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5162	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5163	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5164	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5165	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5166	**27Z120** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5167	**27Z120** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5168	**27Z120** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5169	**27Z130** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5170	**27Z130** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5171	**27Z130** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5172	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5173	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5174	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5175	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5176	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5177	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5178	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5179	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5180	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5181	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5182	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5183	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5184	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5185	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5186	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5187	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5188	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5189	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5190	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5191	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5192	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5193	**30Z120** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5194	**30Z120** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5195	**30Z120** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5196	**30Z130** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5197	**30Z130** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5198	**30Z130** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5199	**30Z140** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5200	**30Z140** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5201	**30Z140** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5202	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5203	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5204	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5205	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5206	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5207	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5208	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5209	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5210	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5211	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5212	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5213	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5214	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5215	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5216	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5217	**35Z135** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5218	**35Z135** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5219	**35Z135** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5220	**35Z145** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5221	**35Z145** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5222	**35Z145** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5223	**35Z155** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5224	**35Z155** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5225	**35Z155** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5226	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5227	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5228	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5229	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5230	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5231	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5232	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5233	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5234	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5235	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5236	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5237	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5238	**M-0H** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5239	**M-0H** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5240	**M-0H** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5241	**M-0H** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5242	**M-0H** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5243	**M-0H** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5244	**M-0H** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5245	**M-0H** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5246	**M-0H** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5247	**M-1** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5248	**M-1** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5249	**M-1** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5250	**M-1H** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5251	**M-1H** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5252	**M-1H** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5253	**M-1H** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5254	**M-1H** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5255	**M-1H** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.95** T	قيمة نموذجية
5256	**M-1H** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5257	**M-1H** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5258	**M-1H** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.96** T	قيمة نموذجية
5259	**M-2** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5260	**M-2** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5261	**M-2** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5262	**M-3** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5263	**M-3** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5264	**M-3** Nippon Steel	0.23	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5265	**M-3** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5266	**M-3** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5267	**M-3** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5268	**M-3** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5269	**M-3** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5270	**M-3** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5271	**M-4** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5272	**M-4** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5273	**M-4** Nippon Steel	0.27	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5274	**M-4** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5275	**M-4** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5276	**M-4** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5277	**M-5** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5278	**M-5** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5279	**M-5** Nippon Steel	0.3	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5280	**M-5** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5281	**M-5** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5282	**M-5** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5283	**M-6** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5284	**M-6** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5285	**M-6** Nippon Steel	0.35	الحث المغناطيسي	H = 2500 A/m	**1.94** T	قيمة نموذجية
5286	**M100-23P** NLMK	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5287	**M100-23P** NLMK	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5288	**M100-27P** NLMK	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5289	**M100-27P** NLMK	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5290	**M105-30P** NLMK	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5291	**M105-30P** NLMK	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	قيمة نموذجية
5292	**M110-23S** NLMK	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.78** T	الحد الأدنى المضمون
5293	**M110-23S** NLMK	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5294	**M110-27P** NLMK	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5295	**M110-27P** NLMK	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	قيمة نموذجية
5296	**M110-30P** NLMK	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5297	**M110-30P** NLMK	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	قيمة نموذجية
5298	**M120-27S** NLMK	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.78** T	الحد الأدنى المضمون
5299	**M120-27S** NLMK	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.86** T	قيمة نموذجية
5300	**M120-30S** NLMK	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.78** T	الحد الأدنى المضمون
5301	**M120-30S** NLMK	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5302	**M130-30S** NLMK	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.78** T	الحد الأدنى المضمون
5303	**M130-30S** NLMK	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	قيمة نموذجية
5304	**M90-23Pb** NLMK	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5305	**M90-23Pb** NLMK	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5306	**M95-23P** NLMK	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5307	**M95-23P** NLMK	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5308	**M95-27Pb** NLMK	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5309	**M95-27Pb** NLMK	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5310	**NV23S-90L** NLMK	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5311	**T100-23D** NLMK	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.86** T	الحد الأدنى المضمون
5312	**T100-27D** NLMK	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.86** T	الحد الأدنى المضمون
5313	**T105-27S** NLMK	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5314	**T105-27S** NLMK	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5315	**T105-30D** NLMK	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5316	**T110-23S** NLMK	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
5317	**T110-27S** NLMK	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.86** T	الحد الأدنى المضمون
5318	**T111-30S** NLMK	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5319	**T120-27S** NLMK	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.84** T	الحد الأدنى المضمون
5320	**T120-30S** NLMK	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.86** T	الحد الأدنى المضمون
5321	**T130-30S** NLMK	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.84** T	الحد الأدنى المضمون
5322	**T95-23D** NLMK	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5323	**T95-27D** NLMK	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5324	**23PH085** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5325	**23PH085** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5326	**23PH090** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5327	**23PH090** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5328	**23PH095** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5329	**23PH095** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5330	**23PHD080** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5331	**23PHD080** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5332	**23PHD085** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5333	**23PHD085** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5334	**23PHD090** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5335	**23PHD090** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5336	**23PHE080** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5337	**23PHE080** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5338	**23PHE085** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5339	**23PHE085** POSCO	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5340	**27PG130** POSCO	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5341	**27PG130** POSCO	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
5342	**27PH095** POSCO	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5343	**27PH095** POSCO	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5344	**27PH100** POSCO	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5345	**27PH100** POSCO	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5346	**27PHD085** POSCO	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5347	**27PHD085** POSCO	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5348	**27PHD090** POSCO	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5349	**27PHD090** POSCO	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5350	**27PHD095** POSCO	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5351	**27PHD095** POSCO	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5352	**30PG120** POSCO	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5353	**30PG120** POSCO	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	قيمة نموذجية
5354	**30PG130** POSCO	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5355	**30PG130** POSCO	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
5356	**30PH100** POSCO	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5357	**30PH100** POSCO	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5358	**30PH105** POSCO	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5359	**30PH105** POSCO	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5360	**30PHD095** POSCO	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5361	**30PHD095** POSCO	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5362	**30PHD100** POSCO	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5363	**30PHD100** POSCO	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5364	**35PG145** POSCO	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5365	**35PG145** POSCO	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.84** T	قيمة نموذجية
5366	**35PG155** POSCO	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5367	**35PG155** POSCO	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.83** T	قيمة نموذجية
5368	**15SQH085** Shougang	0.15	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5369	**15SQH085** Shougang	0.15	معامل التراصّ	-	**0.940** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5370	**18SQG075** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
5371	**18SQG075** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5372	**18SQG075** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5373	**18SQG075** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5374	**18SQG080** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5375	**18SQG080** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5376	**18SQG080** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5377	**18SQG080** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5378	**18SQG085** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5379	**18SQG085** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5380	**18SQG085** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5381	**18SQG085** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5382	**18SQG090** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5383	**18SQG090** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5384	**18SQG090** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5385	**18SQG090** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5386	**18SQGD060** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5387	**18SQGD060** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5388	**18SQGD060** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5389	**18SQGD060** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5390	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5391	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5392	**18SQGD065** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5393	**18SQGD065** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5394	**18SQGD065** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5395	**18SQGD065** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5396	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5397	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5398	**18SQGD070** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5399	**18SQGD070** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5400	**18SQGD070** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5401	**18SQGD070** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5402	**18SQGD075** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5403	**18SQGD075** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5404	**18SQGD075** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5405	**18SQGD075** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5406	**18SQH085** Shougang	0.18	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5407	**18SQH085** Shougang	0.18	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5408	**20SQG075** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
5409	**20SQG075** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5410	**20SQG075** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5411	**20SQG075** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5412	**20SQG080** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
5413	**20SQG080** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5414	**20SQG080** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5415	**20SQG080** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5416	**20SQG085** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5417	**20SQG085** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5418	**20SQG085** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5419	**20SQG085** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5420	**20SQG090** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5421	**20SQG090** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5422	**20SQG090** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5423	**20SQG090** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5424	**20SQG095** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5425	**20SQG095** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5426	**20SQG095** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5427	**20SQG095** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5428	**20SQGD060** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
5429	**20SQGD060** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5430	**20SQGD060** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5431	**20SQGD060** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5432	**20SQGD065** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
5433	**20SQGD065** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5434	**20SQGD065** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5435	**20SQGD065** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5436	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5437	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5438	**20SQGD070** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
5439	**20SQGD070** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5440	**20SQGD070** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5441	**20SQGD070** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5442	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5443	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5444	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5445	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5446	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5447	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5448	**20SQGD075** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5449	**20SQGD075** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5450	**20SQGD075** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5451	**20SQGD075** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5452	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5453	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5454	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5455	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5456	**20SQGD080** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5457	**20SQGD080** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5458	**20SQGD080** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5459	**20SQGD080** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5460	**20SQH085** Shougang	0.20	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5461	**20SQH085** Shougang	0.20	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5462	**23SQG080** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
5463	**23SQG080** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5464	**23SQG080** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5465	**23SQG080** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5466	**23SQG085** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
5467	**23SQG085** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5468	**23SQG085** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5469	**23SQG085** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5470	**23SQG090** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
5471	**23SQG090** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5472	**23SQG090** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5473	**23SQG090** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5474	**23SQG095** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5475	**23SQG095** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5476	**23SQG095** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5477	**23SQG095** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5478	**23SQG100** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5479	**23SQG100** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5480	**23SQG100** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5481	**23SQG100** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5482	**23SQGD070** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
5483	**23SQGD070** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5484	**23SQGD070** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5485	**23SQGD070** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5486	**23SQGD075** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
5487	**23SQGD075** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5488	**23SQGD075** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5489	**23SQGD075** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5490	**23SQGD080** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
5491	**23SQGD080** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5492	**23SQGD080** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5493	**23SQGD080** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5494	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5495	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5496	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.93** T	قيمة نموذجية
5497	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5498	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5499	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5500	**23SQGD085** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	الحد الأدنى المضمون
5501	**23SQGD085** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5502	**23SQGD085** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5503	**23SQGD085** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5504	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5505	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5506	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5507	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5508	**23SQGD090** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5509	**23SQGD090** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5510	**23SQGD090** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5511	**23SQGD090** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5512	**23SQH090** Shougang	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5513	**23SQH090** Shougang	0.23	معامل التراصّ	-	**0.955** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5514	**27SQG090** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5515	**27SQG090** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5516	**27SQG090** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5517	**27SQG090** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5518	**27SQG095** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5519	**27SQG095** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5520	**27SQG095** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5521	**27SQG095** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5522	**27SQG100** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5523	**27SQG100** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5524	**27SQG100** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5525	**27SQG100** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5526	**27SQG110** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5527	**27SQG110** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5528	**27SQG110** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5529	**27SQG110** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5530	**27SQGD080** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5531	**27SQGD080** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5532	**27SQGD080** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5533	**27SQGD080** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5534	**27SQGD085** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5535	**27SQGD085** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5536	**27SQGD085** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5537	**27SQGD085** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5538	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5539	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5540	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5541	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5542	**27SQGD090** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5543	**27SQGD090** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5544	**27SQGD090** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5545	**27SQGD090** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5546	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5547	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5548	**27SQGD095** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5549	**27SQGD095** Shougang	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5550	**27SQGD095** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5551	**27SQGD095** Shougang	0.27	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5552	**30SQG095** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5553	**30SQG095** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5554	**30SQG095** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5555	**30SQG095** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5556	**30SQG100** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5557	**30SQG100** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.92** T	قيمة نموذجية
5558	**30SQG100** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5559	**30SQG100** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5560	**30SQG105** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5561	**30SQG105** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5562	**30SQG105** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5563	**30SQG105** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5564	**30SQG120** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5565	**30SQG120** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5566	**30SQG120** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5567	**30SQG120** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5568	**30SQGD090** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5569	**30SQGD090** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5570	**30SQGD090** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5571	**30SQGD090** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5572	**30SQGD095** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5573	**30SQGD095** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5574	**30SQGD095** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5575	**30SQGD095** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5576	**30SQGD100** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5577	**30SQGD100** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5578	**30SQGD100** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5579	**30SQGD100** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5580	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5581	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5582	**30SQGD105** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5583	**30SQGD105** Shougang	0.30	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5584	**30SQGD105** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.960** بلا وحدة	الحد الأدنى المضمون
5585	**30SQGD105** Shougang	0.30	معامل التراصّ	-	**0.965** بلا وحدة	قيمة نموذجية
5586	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5587	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5588	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5589	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	قيمة نموذجية
5590	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5591	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.86** T	قيمة نموذجية
5592	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5593	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	قيمة نموذجية
5594	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5595	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	قيمة نموذجية
5596	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5597	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5598	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5599	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	قيمة نموذجية
5600	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5601	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5602	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5603	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5604	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5605	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	قيمة نموذجية
5606	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5607	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5608	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5609	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5610	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5611	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5612	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5613	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5614	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5615	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.89** T	قيمة نموذجية
5616	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.80** T	الحد الأدنى المضمون
5617	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	قيمة نموذجية
5618	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5619	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5620	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5621	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5622	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.87** T	الحد الأدنى المضمون
5623	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5624	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5625	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5626	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5627	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.90** T	قيمة نموذجية
5628	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5629	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	الحث المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.91** T	قيمة نموذجية
5630	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
5631	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
5632	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
5633	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
5634	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5635	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5636	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5637	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
5638	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
5639	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5640	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5641	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5642	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5643	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5644	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5645	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5646	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5647	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5648	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5649	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5650	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5651	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5652	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5653	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون

الرقم	المصنّع / الدرجة	السماكة mm	الخاصية	نقطة الاختبار	القيمة	نوع القيمة
5654	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5655	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5656	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.85** T	الحد الأدنى المضمون
5657	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5658	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5659	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5660	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5661	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون
5662	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	الاستقطاب المغناطيسي	H = 800 A/m	**1.88** T	الحد الأدنى المضمون

مصادر المصنّعين وشروط الاختبار

راجع أرقام الجداول والصفوف للاطّلاع على شروط الاختبار الأصلية.

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

الإصدار (2023-07-01 ,effective 2023-04-09 ,issued) Q/BQB 485-2023 الوثيقة الرسمية

صفحة PDF رقم 28 · صفوف البيانات 18-23, 32-37, 44-53, 64-73, 82-91, 98-103, 2374-2379, 2388-2393, 2400-2409, 2420-2429, 2438-2447, 2454-2459

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.5 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

درجة ذات تسمية قديمة. تأكّد من توافرها قبل الطلب.

صفحة PDF رقم 29 · صفوف البيانات 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 2380, 2382, 2384, 2386, 2394, 2396, 2398

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.5 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

درجة ذات تسمية قديمة. تأكّد من توافرها قبل الطلب.

صفحة PDF رقم 29 · صفوف البيانات 25, 27, 29, 31, 39, 41, 43, 2381, 2383, 2385, 2387, 2395, 2397, 2399

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.5 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

درجة ذات تسمية قديمة. تأكّد من توافرها قبل الطلب.

صفحة PDF رقم 29 · صفوف البيانات 54-63, 74-81, 92-97, 2410-2419, 2430-2437, 2448-2453

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.5 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

درجة ذات تسمية قديمة. تأكّد من توافرها قبل الطلب.

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 104, 106, 108

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 6 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

صفحة PDF رقم 27 · صفوف البيانات 105, 107, 109, 145, 147, 150, 153, 156, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.1 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 110, 114, 118, 122, 157, 161, 165, 2460, 2464, 2468, 2472, 2500, 2504, 2508

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 4 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

صفحة PDF رقم 26 · صفوف البيانات 111, 113, 115, 117, 119, 121, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 198, 200, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 306, 308, 312, 314, 319, 321, 326, 328, 333, 335, 343, 345, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 404, 406, 411, 413, 421, 423, 431, 433, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2541, 2543, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2639, 2641, 2645, 2647, 2651, 2653, 2657, 2659, 2663, 2665, 2671, 2673, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2723, 2725, 2729, 2731, 2737, 2739, 2745, 2747, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799, 2801

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.1 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 112, 116, 120, 123, 159, 163, 167, 2462, 2466, 2470, 2473, 2502, 2506, 2510

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 4 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 124, 128, 132, 136, 140, 2474, 2478, 2482, 2486, 2490

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 5 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

صفحة PDF رقم 26 · صفوف البيانات 125, 129, 133, 137, 141, 172, 176, 180, 184, 188, 2475, 2479, 2483, 2487, 2491, 2515, 2519, 2523, 2527, 2531

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.1 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 126, 130, 134, 138, 142, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 5 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

صفحة PDF رقم 26 · صفوف البيانات 127, 131, 135, 139, 143, 174, 178, 182, 186, 190, 2477, 2481, 2485, 2489, 2493, 2517, 2521, 2525, 2529, 2533

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.1 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

صفحة PDF رقم 13 · صفوف البيانات 144, 146, 149, 152, 155, 201, 205, 209, 213, 217, 2495, 2497, 2499, 2546, 2550, 2554, 2558

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 6 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

صفحة PDF رقم 13 · صفوف البيانات 148, 151, 154, 203, 207, 211, 215, 2494, 2496, 2498, 2544, 2548, 2552, 2556

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 6 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 169, 239, 241, 2512, 2580, 2582

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 9 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 170, 240, 242, 2513, 2581, 2583

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 9 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 171, 175, 179, 183, 187, 191, 2514, 2518, 2522, 2526, 2530, 2534

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 5 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 173, 177, 181, 185, 189, 192, 2516, 2520, 2524, 2528, 2532, 2535
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 5 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 193, 195, 2536, 2538
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 9 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 194, 196, 2537, 2539
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 9 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 197, 305, 388, 392, 471, 475, 479, 2540, 2638, 2708, 2712, 2778, 2782, 2786
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 3 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 199, 307, 390, 394, 473, 477, 481, 2542, 2640, 2710, 2714, 2780, 2784, 2788
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 3 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 219, 223, 227, 231, 235, 311, 318, 325, 332, 342, 349, 396, 403, 410, 420, 430, 483, 487, 491, 2560, 2564, 2568, 2572, 2576, 2644, 2650, 2656, 2662, 2670, 2676, 2716, 2722, 2728, 2736, 2744, 2790, 2794, 2798
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 4 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 221, 225, 229, 233, 237, 313, 320, 327, 334, 344, 350, 398, 405, 412, 422, 432, 485, 489, 493, 2562, 2566, 2570, 2574, 2578, 2646, 2652, 2658, 2664, 2672, 2677, 2718, 2724, 2730, 2738, 2746, 2792, 2796, 2800
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 4 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 243, 250, 260, 270, 280, 354, 361, 368, 378, 440, 447, 454, 464, 2584, 2590, 2598, 2606, 2614, 2680, 2686, 2692, 2700, 2752, 2758, 2764, 2772
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 5 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

صفحة PDF رقم 27 · صفوف البيانات 244, 246, 251, 253, 261, 263, 271, 273, 281, 283, 355, 357, 362, 364, 369, 371, 379, 381, 441, 443, 448, 450, 455, 457, 465, 467, 2585, 2587, 2591, 2593, 2599, 2601, 2607, 2609, 2615, 2617, 2681, 2683, 2687, 2689, 2693, 2695, 2701, 2703, 2753, 2755, 2759, 2761, 2765, 2767, 2773, 2775
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.1 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 245, 252, 262, 272, 282, 356, 363, 370, 380, 442, 449, 456, 466, 2586, 2592, 2600, 2608, 2616, 2682, 2688, 2694, 2702, 2754, 2760, 2766, 2774
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 5 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

صفحة PDF رقم 13 · صفوف البيانات 247, 254, 264, 274, 284, 2588, 2594, 2602, 2610, 2618
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 7 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

صفحة PDF رقم 13 · صفوف البيانات 248, 256, 266, 276, 285, 2589, 2596, 2604, 2612, 2619
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 7 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

صفحة PDF رقم 13 · صفوف البيانات 249, 258, 268, 278, 286, 317, 324, 331, 340, 348, 353, 402, 409, 418, 428, 438
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 7 · وفق IEC/TR 62581-2010
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

صفحة PDF رقم 27 · صفوف البيانات 255, 257, 265, 267, 275, 277, 373, 375, 383, 385, 459, 461, 2595, 2597, 2603, 2605, 2611, 2613, 2697, 2699, 2705, 2707, 2769, 2771
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.2 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

صفحة PDF رقم 27 · صفوف البيانات 259, 269, 279, 341, 377, 387, 419, 429, 439, 463
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.2 · وفق IEC/TR 62581-2010
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 287, 289, 293, 297, 301, 2620, 2622, 2626, 2630, 2634
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 9 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 288, 291, 295, 299, 303, 2621, 2624, 2628, 2632, 2636
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 9 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

صفحة PDF رقم 28 · صفوف البيانات 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.3 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 309, 2642
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 8 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 310, 2643
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 8 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

صفحة PDF رقم 13 · صفوف البيانات 315, 322, 329, 336, 346, 351, 400, 407, 414, 424, 434, 2648, 2654, 2660, 2666, 2674, 2678, 2720, 2726, 2732, 2740, 2748
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 7 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

صفحة PDF رقم 13 · صفوف البيانات 316, 323, 330, 338, 347, 352, 401, 408, 416, 426, 436, 2649, 2655, 2661, 2668, 2675, 2679, 2721, 2727, 2734, 2742, 2750

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 7 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

صفحة PDF رقم 27 · صفوف البيانات 337, 339, 415, 417, 425, 427, 435, 437, 2667, 2669, 2733, 2735, 2741, 2743, 2749, 2751

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.2 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 358, 365, 372, 382, 444, 451, 458, 468, 2684, 2690, 2696, 2704, 2756, 2762, 2768, 2776

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 7 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 359, 366, 374, 384, 445, 452, 460, 469, 2685, 2691, 2698, 2706, 2757, 2763, 2770, 2777

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 7 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 360, 367, 376, 386, 446, 453, 462, 470

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 7 · وفق IEC/TR 62581-2010

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

صفحة PDF رقم 28 · صفوف البيانات 4527-4529, 4534-4536, 4540-4544, 4550-4554, 4559-4563, 4567-4569

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.5 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

درجة ذات تسمية قديمة. تأكّد من توافرها قبل الطلب.

صفحة PDF رقم 29 · صفوف البيانات 4530-4533, 4537-4539, 4545-4549, 4555-4558, 4564-4566

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.5 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

درجة ذات تسمية قديمة. تأكّد من توافرها قبل الطلب.

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 4570, 4573, 4576

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 6 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 27 · صفوف البيانات 4571, 4574, 4577, 4606, 4609, 4612, 4615, 4618, 4656, 4659, 4662, 4665, 4668

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.1 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 4572, 4575, 4578

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 6 · وفق GB/T 19289

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 4579, 4582, 4585, 4588, 4620, 4623, 4626
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 4 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 26 · صفوف البيانات 4580, 4583, 4586, 4621, 4624, 4627, 4653, 4671, 4674, 4677, 4680, 4683, 4736, 4741, 4746, 4751, 4756, 4762, 4793, 4796, 4799, 4804, 4809, 4815, 4821, 4848, 4851, 4854, 4857, 4860, 4863
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.1 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 4581, 4584, 4587, 4589, 4622, 4625, 4628
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 4 · وفق GB/T 19289
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 4590, 4593, 4596, 4599, 4602
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 5 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 26 · صفوف البيانات 4591, 4594, 4597, 4600, 4603, 4632, 4635, 4638, 4641, 4644
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.1 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 4592, 4595, 4598, 4601, 4604
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 5 · وفق GB/T 19289
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

صفحة PDF رقم 13 · صفوف البيانات 4605, 4608, 4611, 4614, 4617, 4655, 4658, 4661, 4664, 4667
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 6 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 13 · صفوف البيانات 4607, 4610, 4613, 4616, 4619, 4657, 4660, 4663, 4666, 4669
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 6 · وفق GB/T 19289
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 4629, 4685, 4687
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 9 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 4630, 4649, 4651, 4686, 4688, 4718, 4721, 4725, 4729, 4733
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 9 · وفق GB/T 19289
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 4631, 4634, 4637, 4640, 4643, 4646, 4689, 4694, 4700, 4706, 4712, 4770, 4775, 4780, 4786, 4826, 4831, 4836, 4842
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 5 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 4633, 4636, 4639, 4642, 4645, 4647, 4691, 4696, 4702, 4708, 4714, 4772, 4777, 4782, 4788, 4828, 4833, 4838, 4844
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 5 · وفق GB/T 19289
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 4648, 4650, 4717, 4719, 4723, 4727, 4731
صفحات المصادر وطرق الاختبار · Table 9 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 4652, 4735, 4792, 4795, 4847, 4850, 4853
صفحات المصادر وطرق الاختبار · Table 3 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 4654, 4737, 4794, 4797, 4849, 4852, 4855
صفحات المصادر وطرق الاختبار · Table 3 · وفق GB/T 19289
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 4670, 4673, 4676, 4679, 4682, 4740, 4745, 4750, 4755, 4761, 4766, 4798, 4803, 4808, 4814, 4820, 4856, 4859, 4862
صفحات المصادر وطرق الاختبار · Table 4 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 4672, 4675, 4678, 4681, 4684, 4742, 4747, 4752, 4757, 4763, 4767, 4800, 4805, 4810, 4816, 4822, 4858, 4861, 4864
صفحات المصادر وطرق الاختبار · Table 4 · وفق GB/T 19289
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

صفحة PDF رقم 27 · صفوف البيانات 4690, 4695, 4701, 4707, 4713, 4771, 4776, 4781, 4787, 4827, 4832, 4837, 4843
صفحات المصادر وطرق الاختبار · Table D.1 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 13 · صفوف البيانات 4692, 4697, 4703, 4709, 4715
صفحات المصادر وطرق الاختبار · Table 7 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 13 · صفوف البيانات 4693, 4699, 4705, 4711, 4716, 4744, 4749, 4754, 4760, 4765, 4769, 4802, 4807, 4813, 4819, 4825
صفحات المصادر وطرق الاختبار · Table 7 · وفق GB/T 19289
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

صفحة PDF رقم 27 · صفوف البيانات 4698, 4704, 4710, 4784, 4790, 4840
صفحات المصادر وطرق الاختبار · Table D.2 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 28 · صفوف البيانات 4720, 4724, 4728, 4732
صفحات المصادر وطرق الاختبار · Table D.3 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 28 · صفوف البيانات 4722, 4726, 4730, 4734
صفحات المصادر وطرق الاختبار · Table D.3 · وفق GB/T 19289
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 4738
صفحات المصادر وطرق الاختبار · Table 8 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 4739
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 8 · وفق GB/T 19289
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

صفحة PDF رقم 13 · صفوف البيانات 4743, 4748, 4753, 4758, 4764, 4768, 4801, 4806, 4811, 4817, 4823
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 7 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 27 · صفوف البيانات 4759, 4812, 4818, 4824
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table D.2 · إطار إبشتاين وفق GB/T 3655
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 4773, 4778, 4783, 4789, 4829, 4834, 4839, 4845
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 7 · اختبار الصفيحة المفردة وفق GB/T 13789
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 4774, 4779, 4785, 4791, 4830, 4835, 4841, 4846
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 7 · وفق GB/T 19289
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Shougang

Shougang Cold Rolled Grain-Oriented Electrical Steel Product Manual

الإصدار 2025 catalogue (official catalogue label; PDF dated 2025-07-23) الوثيقة الرسمية

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 2062, 2092, 2136, 2178, 4271, 4293, 4327, 4359
صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 8 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 2063, 2093, 2137, 2179
صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 8 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 2064, 2067, 2070, 2073, 2094, 2097, 2100, 2103, 2106, 2138, 2141, 2144, 2147, 2150, 2180, 2183, 2186, 2189, 2210, 2213, 2216, 2219, 4273, 4275, 4277, 4279, 4295, 4297, 4299, 4301, 4303, 4329, 4331, 4333, 4335, 4337, 4361, 4363, 4365, 4367, 4383, 4385, 4387, 4389
صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 1 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 2065, 2068, 2071, 2074, 2095, 2098, 2101, 2104, 2107, 2139, 2142, 2145, 2148, 2151, 2181, 2184, 2187, 2190, 2211, 2214, 2217, 2220
صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.4 Table 1 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 2066, 2069, 2072, 2075, 2096, 2099, 2102, 2105, 2108, 2140, 2143, 2146, 2149, 2152, 2182, 2185, 2188, 2191, 2212, 2215, 2218, 2221
صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 1 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 2076, 2081, 2086, 2089, 2109, 2112, 2117, 2126, 2133, 2153, 2156, 2159, 2168, 2175, 2192, 2195, 2202, 2207, 2222, 2225, 2228, 2233, 2281, 2285, 4289, 4291, 4305, 4307, 4311, 4319, 4325, 4339, 4341, 4343, 4351, 4357, 4369, 4371, 4377, 4381, 4391, 4393, 4395, 4399

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 2 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 2077, 2082, 2087, 2090, 2110, 2113, 2118, 2127, 2134, 2154, 2157, 2160, 2169, 2176, 2193, 2196, 2203, 2208, 2223, 2226, 2229, 2234

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.4 Table 2 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 2078, 2083, 2088, 2091, 2111, 2114, 2119, 2128, 2135, 2155, 2158, 2161, 2170, 2177, 2194, 2197, 2204, 2209, 2224, 2227, 2230, 2235

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 2 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 2079, 2084, 2115, 2122, 2129, 2164, 2171, 2200, 2205, 2231, 2283, 4287, 4309, 4315, 4321, 4347, 4353, 4375, 4379, 4397

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 3 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 2080, 2085, 2116, 2123, 2130, 2165, 2172, 2201, 2206, 2232

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 3 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 2120, 2162, 2198, 4313, 4345, 4373

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 7 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 2121, 2163, 2199

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 7 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 2124, 2131, 2166, 2173, 2317, 4323, 4349, 4355

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 4 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 2125, 2132, 2167, 2174

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 4 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 2272, 2294, 4328, 4360

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 8 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 2274, 2276, 2278, 2280, 2296, 2298, 2300, 2302, 2304, 2330, 2332, 2334, 2336, 2338, 2362, 2364, 2366, 4368, 4384, 4386, 4388, 4390

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 1 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 4282, 4286, 4290, 4292, 4306, 4308, 4312, 4320, 4326, 4340, 4342, 4344, 4352, 4358, 4370, 4372, 4378, 4382, 4392, 4394, 4396, 4400

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 2 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 4284, 4288, 4310, 4316, 4322, 4348, 4354, 4376, 4380, 4398

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 3 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 4314, 4346, 4374

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 7 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 4318, 4324, 4350, 4356

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 4 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 5368, 5406, 5460, 5512

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 8 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 5369, 5407, 5461, 5513

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 8 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 5370, 5374, 5378, 5382, 5408, 5412, 5416, 5420, 5424, 5462, 5466, 5470, 5474, 5478, 5514, 5518, 5522, 5526, 5552, 5556, 5560, 5564

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.4 Table 1 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 5371, 5375, 5379, 5383, 5409, 5413, 5417, 5421, 5425, 5463, 5467, 5471, 5475, 5479, 5515, 5519, 5523, 5527, 5553, 5557, 5561, 5565

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 1 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 5372, 5376, 5380, 5384, 5410, 5414, 5418, 5422, 5426, 5464, 5468, 5472, 5476, 5480, 5516, 5520, 5524, 5528, 5554, 5558, 5562, 5566

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.4 Table 1 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 5373, 5377, 5381, 5385, 5411, 5415, 5419, 5423, 5427, 5465, 5469, 5473, 5477, 5481, 5517, 5521, 5525, 5529, 5555, 5559, 5563, 5567

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 1 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 5386, 5392, 5398, 5402, 5428, 5432, 5438, 5448, 5456, 5482, 5486, 5490, 5500, 5508, 5530, 5534, 5542, 5548, 5568, 5572, 5576, 5582

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.4 Table 2 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 5387, 5393, 5399, 5403, 5429, 5433, 5439, 5449, 5457, 5483, 5487, 5491, 5501, 5509, 5531, 5535, 5543, 5549, 5569, 5573, 5577, 5583

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 2 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 5388, 5394, 5400, 5404, 5430, 5434, 5440, 5450, 5458, 5484, 5488, 5492, 5502, 5510, 5532, 5536, 5544, 5550, 5570, 5574, 5578, 5584

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.4 Table 2 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 5389, 5395, 5401, 5405, 5431, 5435, 5441, 5451, 5459, 5485, 5489, 5493, 5503, 5511, 5533, 5537, 5545, 5551, 5571, 5575, 5579, 5585

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 2 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 5390, 5396, 5436, 5444, 5452, 5496, 5504, 5540, 5546, 5580

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 3 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 5391, 5397, 5437, 5445, 5453, 5497, 5505, 5541, 5547, 5581

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 3 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 5442, 5494, 5538

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 7 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 5443, 5495, 5539

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 7 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 5446, 5454, 5498, 5506

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 4 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 5447, 5455, 5499, 5507

صفحات المصادر وطرق الاختبار §2.5 Table 4 · لم يُذكر في جداول المصنّع المشار إليها

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets

الإصدار D003jec_04_202407f الوثيقة الرسمية

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 1775, 1777-1778, 1780-1781, 1783, 1799, 1801-1802, 1804-1805, 1807-1808, 1810-1811, 1813, 1844, 1846-1847, 1849-1850, 1852, 4083-4088, 4099-4108, 4129-4134, 5104-5105, 5107-5108, 5110-5111, 5128-5129, 5131-5132, 5134-5135, 5137-5138, 5140-5141, 5173-5174, 5176-5177, 5179-5180

صفحات المصادر وطرق الاختبار ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 1776, 1779, 1782, 1800, 1803, 1806, 1809, 1812, 1845, 1848, 1851, 5103, 5106, 5109, 5127, 5130, 5133, 5136, 5139, 5172, 5175, 5178

صفحات المصادر وطرق الاختبار ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Grade and Specification · راجع شروط الاختبار في المصدر
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 1784, 1786-1787, 1789, 1814, 1816-1817, 1819-1820, 1822-1823, 1825, 4089-4092, 4109-4116, 5113-5114, 5116-5117, 5143-5144, 5146-5147, 5149-5150, 5152-5153

صفحات المصادر وطرق الاختبار ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · راجع شروط الاختبار في المصدر
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 1785, 1788, 1815, 1818, 1821, 1824, 5112, 5115, 5142, 5145, 5148, 5151

صفحات المصادر وطرق الاختبار ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Grade and Specification · راجع شروط الاختبار في المصدر
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 6 · صفوف البيانات 1790, 1792-1793, 1795, 1826, 1828-1829, 1831-1832, 1834-1835, 1837, 1853, 1855-1856, 1858-1859, 1861-1862, 1864, 1874, 1876-1877, 1879-1880, 1882-1883, 1885-1886, 1888, 1898, 1900-1901, 1903-1904, 1906-1907, 1909, 4093-4096, 4117-4124, 4135-4142, 4149-4158, 4165-4172, 5119-5120, 5122-5123, 5155-5156, 5158-5159, 5161-5162, 5164-5165, 5182-5183, 5185-5186, 5188-5189, 5191-5192, 5203-5204, 5206-5207, 5209-5210, 5212-5213, 5215-5216, 5227-5228, 5230-5231, 5233-5234, 5236-5237

صفحات المصادر وطرق الاختبار ORIENTCORE HI-B, Typical · راجع شروط الاختبار في المصدر
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 5 · صفوف البيانات 1791, 1794, 1827, 1830, 1833, 1836, 1854, 1857, 1860, 1863, 1875, 1878, 1881, 1884, 1887, 1899, 1902, 1905, 1908, 5118, 5121, 5154, 5157, 5160, 5163, 5181, 5184, 5187, 5190, 5202, 5205, 5208, 5211, 5214, 5226, 5229, 5232, 5235

صفحات المصادر وطرق الاختبار ORIENTCORE HI-B, Grade and Specification · راجع شروط الاختبار في المصدر
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 6 · صفوف البيانات 1796, 1798, 1838, 1840-1841, 1843, 1865, 1867-1868, 1870-1871, 1873, 1889, 1891-1892, 1894-1895, 1897, 4097-4098, 4125-4128, 4143-4148, 4159-4164, 5125-5126, 5167-5168, 5170-5171, 5194-5195, 5197-5198, 5200-5201, 5218-5219, 5221-5222, 5224-5225

صفحات المصادر وطرق الاختبار ORIENTCORE, Typical · راجع شروط الاختبار في المصدر
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 5 · صفوف البيانات 1797, 1839, 1842, 1866, 1869, 1872, 1890, 1893, 1896, 5124, 5166, 5169, 5193, 5196, 5199, 5217, 5220, 5223

صفحات المصادر وطرق الاختبار ORIENTCORE, Grade and Specification · راجع شروط الاختبار في المصدر
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 1910, 1912-1913, 1915-1916, 1918, 1922, 1924-1925, 1927-1928, 1930, 4173-4178, 4181-4186, 5239-5240, 5242-5243, 5245-5246, 5251-5252, 5254-5255, 5257-5258

صفحات المصادر وطرق الاختبار ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · راجع شروط الاختبار في المصدر
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 1911, 1914, 1917, 1923, 1926, 1929, 5238, 5241, 5244, 5250, 5253, 5256

صفحات المصادر وطرق الاختبار ORIENTCORE HI-B AISI, Grade and Specification · راجع شروط الاختبار في المصدر
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 1919, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 5247, 5259, 5262, 5265, 5268, 5271, 5274, 5277, 5280, 5283

صفحات المصادر وطرق الاختبار ORIENTCORE AISI, Grade and Specification · راجع شروط الاختبار في المصدر
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 1920-1921, 1932-1933, 1935-1936, 1938-1939, 1941-1942, 1944-1945, 1947-1948, 1950-1951, 1953-1954, 1956-1957, 4179-4180, 4187-4204, 5248-5249, 5260-5261, 5263-5264, 5266-5267, 5269-5270, 5272-5273, 5275-5276, 5278-5279, 5281-5282, 5284-5285

صفحات المصادر وطرق الاختبار ORIENTCORE AISI, Typical · راجع شروط الاختبار في المصدر
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets

الإصدار JTR (1903)2003R; footer code Cat. No. F1E-001-08; الوثيقة الرسمية

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 1582, 1584, 1627, 1629-1630, 1632, 1660, 1662-1663, 1665-1666, 1668, 1687, 1689-1690, 1692-1693, 1695, 3890, 3892, 3935, 3937-3938, 3940, 3968, 3970-3971, 3973-3974, 3976, 3995, 3997-3998, 4000-4001, 4003, 4899, 4901-4902, 4959, 4961-4963, 4965-4966, 5003, 5005-5007, 5009-5011, 5013-5014, 5039, 5041-5043, 5045-5047, 5049-5050

صفحات المصادر وطرق الاختبار JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

صفحة PDF رقم 6 · صفوف البيانات 1583, 1628, 1631, 1661, 1664, 1667, 1688, 1691, 1694, 3891, 3936, 3939, 3969, 3972, 3975, 3996, 3999, 4002, 4900, 4960, 4964, 5004, 5008, 5012, 5040, 5044, 5048

صفحات المصادر وطرق الاختبار JG CORE: Grades and Specifications · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 1585, 1587-1588, 1590-1591, 1593, 1633, 1635-1636, 1638, 1669, 1671-1672, 1674-1675, 1677, 1696, 1698-1699, 1701-1702, 1704, 3893, 3895-3896, 3898-3899, 3901, 3941, 3943-3944, 3946, 3977, 3979-3980, 3982-3983, 3985, 4004, 4007, 4009-4010, 4012, 4903, 4905-4907, 4909-4911, 4913-4914, 4967, 4969-4971, 4973-4974, 5015, 5017, 5019-5021, 5023-5025, 5051, 5053, 5055-5057, 5059-5061

صفحات المصادر وطرق الاختبار JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

صفحة PDF رقم 6 · صفوف البيانات 1586, 1589, 1592, 1634, 1637, 1670, 1673, 1676, 1697, 1700, 1703, 3894, 3897, 3900, 3942, 3945, 3978, 3981, 3984, 4008, 4011, 4904, 4908, 4912, 4968, 4972, 5016, 5020, 5024, 5052, 5056, 5060

صفحات المصادر وطرق الاختبار JGH CORE: Grades and Specifications · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 1594, 1596-1597, 1599, 3902, 3904-3905, 3907, 4915, 4917-4919, 4921-4922

صفحات المصادر وطرق الاختبار JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 6 · صفوف البيانات 1595, 1598, 3903, 3906, 4916, 4920

صفحات المصادر وطرق الاختبار JGHE CORE: Grades and Specifications · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 1600, 1602-1603, 1605-1606, 1608, 1639, 1641-1642, 1644-1645, 1647, 1678, 1680-1681, 1683-1684, 1686, 1705, 1707-1708, 1710, 3908, 3910-3911, 3913-3914, 3916, 3947, 3949-3950, 3952-3953, 3955, 3986, 3988-3989, 3991-3992, 3994, 4013, 4015-4016, 4018, 4923, 4925-4927, 4929-4931, 4933-4934, 4975, 4977-4979, 4981-4983, 4985-4986, 5027, 5029-5031, 5033-5035, 5037-5038, 5063, 5065-5067, 5069-5070

صفحات المصادر وطرق الاختبار JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 1601, 1604, 1607, 1640, 1643, 1646, 1679, 1682, 1685, 1706, 1709, 3909, 3912, 3915, 3948, 3951, 3954, 3987, 3990, 3993, 4014, 4017, 4924, 4928, 4932, 4976, 4980, 4984, 5028, 5032, 5036, 5064, 5068

صفحات المصادر وطرق الاختبار JGS CORE: Grades and Specifications · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 1609, 1611-1612, 1614-1615, 1617, 1648, 1650-1651, 1653, 3917, 3919-3920, 3922-3923, 3925, 3956, 3958-3959, 3961, 4935, 4937-4939, 4941-4943, 4945-4946, 4987, 4989-4991, 4993-4994

صفحات المصادر وطرق الاختبار JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 1610, 1613, 1616, 1649, 1652, 3918, 3921, 3924, 3957, 3960, 4936, 4940, 4944, 4988, 4992

صفحات المصادر وطرق الاختبار JGSD CORE: Grades and Specifications · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 1618, 1620-1621, 1623-1624, 1626, 1654, 1656-1657, 1659, 3926, 3928-3929, 3931-3932, 3934, 3962, 3964-3965, 3967, 4947, 4949-4951, 4953-4955, 4957-4958, 4995, 4997-4999, 5001-5002

صفحات المصادر وطرق الاختبار JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 1619, 1622, 1625, 1655, 1658, 3927, 3930, 3933, 3963, 3966, 4948, 4952, 4956, 4996, 5000

صفحات المصادر وطرق الاختبار JGSE CORE: Grades and Specifications · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 4019, 4021, 4023, 4025, 4027, 4029, 4031, 4033, 4035, 4037, 4039, 4043, 4045, 4047, 4049, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061, 4063, 4065, 4067, 4069, 4071, 4073, 4075, 4077, 4079, 4081, 5071, 5073, 5075, 5077, 5079, 5081, 5083, 5085, 5087, 5089, 5091, 5093, 5095, 5097, 5099, 5101

صفحات المصادر وطرق الاختبار AISI: Grades and Specifications · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 4020, 4022, 4024, 4026, 4028, 4030, 4032, 4034, 4036, 4038, 4040, 4044, 4046, 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060, 4062, 4064, 4066, 4068, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082, 5072, 5074, 5076, 5078, 5080, 5082, 5084, 5086, 5088, 5090, 5092, 5094, 5096, 5098, 5100, 5102

صفحات المصادر وطرق الاختبار AISI: Typical Magnetic Properties · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

صفحة PDF رقم 6 · صفوف البيانات 4005

صفحات المصادر وطرق الاختبار JGH CORE: Grades and Specifications · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 4006

صفحات المصادر وطرق الاختبار JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 4041

صفحات المصادر وطرق الاختبار AISI: Grades and Specifications · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 4042

صفحات المصادر وطرق الاختبار AISI: Typical Magnetic Properties · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

POSCO

Electrical Steel: Grain-Oriented (English GO Catalog)

الإصدار 2022 catalog; no additional revision stated الوثيقة الرسمية

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 1996, 1998-1999, 2001-2002, 2004, 2023, 2025-2026, 2028, 2044, 2046-2047, 2049, 4205, 4207-4208, 4210-4211, 4213, 4232, 4234-4235, 4237, 4253, 4255-4256, 4258, 4325, 5327, 5329, 5343, 5345, 5357, 5359

صفحات المصادر وطرق الاختبار PH-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 1997, 2000, 2003, 2024, 2027, 2045, 2048, 2206, 2209, 4212, 4233, 4236, 4254, 4257, 5324, 5326, 5328, 5342, 5344, 5356, 5358

صفحات المصادر وطرق الاختبار PH-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 2005, 2007-2008, 2010-2011, 2013, 2029, 2031-2032, 2034-2035, 2037, 2050, 2052-2053, 2055, 4214, 4216-4217, 4219-4220, 4222, 4238, 4240-4241, 4243-4244, 4246, 4259, 4261-4262, 4264, 4331, 5333, 5335, 5347, 5349, 5351, 5361, 5363

صفحات المصادر وطرق الاختبار PHD-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 2006, 2009, 2012, 2030, 2033, 2036, 2051, 2054, 4215, 4218, 4221, 4239, 4242, 4245, 4260, 4263, 5330, 5332, 5334, 5346, 5348, 5350, 5360, 5362

صفحات المصادر وطرق الاختبار PHD-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 2014, 2016-2017, 2019, 4223, 4225-4226, 4228, 5337, 5339

صفحات المصادر وطرق الاختبار PHE-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات 2015, 2018, 4224, 4227, 5336, 5338

صفحات المصادر وطرق الاختبار PHE-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

صفحة PDF رقم 6 · صفوف البيانات 2020, 2022, 2038, 2040-2041, 2043, 2056, 2058-2059, 2061, 4229, 4231, 4247, 4249-4250, 4252, 4265, 4267-4268, 4270, 5341, 5353, 5355, 5365, 5367

صفحات المصادر وطرق الاختبار PG-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

صفحة PDF رقم 6 · صفوف البيانات 2021, 2039, 2042, 2057, 2060, 4230, 4248, 4251, 4266, 4269, 4340, 5352, 5354, 5364, 5366

صفحات المصادر وطرق الاختبار PG-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · راجع شروط الاختبار في المصدر

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency

الإصدار 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) الوثيقة الرسمية

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 1, 2357, 4510

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 12, guaranteed magnetic properties · إطار إبشتاين وفق IEC 60404-2

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 2-6, 2358-2362, 4511-4515

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 12, guaranteed magnetic properties · إطار إبشتاين وفق IEC 60404-2

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 7-12, 2363-2368
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 13, guaranteed magnetic properties · اختبار الصفيحة المفردة (SST) مع تحويل وفق IEC 60404-8-7
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 13, 2369
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 13, guaranteed magnetic properties · اختبار الصفيحة المفردة (SST) مع تحويل وفق IEC 60404-8-7
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 14-17, 2370-2373, 4523-4526
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 11, guaranteed magnetic properties · إطار إبشتاين وفق IEC 60404-2
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 4516-4521
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 13, guaranteed magnetic properties · لم يحدَّد للحث المغناطيسي
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 4522
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 13, guaranteed magnetic properties · لم يحدَّد للحث المغناطيسي
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range

الإصدار 03/2026 (printed, back cover) الوثيقة الرسمية

صفحة PDF رقم 23 · صفوف البيانات 2324-2338, 4477-4491, 5630-5644
صفحات المصادر وطرق الاختبار powercore magnetic properties (BIS 3024) · إطار إبشتاين أو اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق IS 649
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

صفحة PDF رقم 22 · صفوف البيانات 2339-2356, 4492-4509, 5645-5662
صفحات المصادر وطرق الاختبار powercore magnetic properties (IEC 60404-8-7) · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق IEC 60404-3 مع تطبيق التحويل المنشور
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Mill publishes SST values after converting losses at 1.7 T by 0.925 (IEC 60404-8-7) and J800 by 1.01. Grades are laser domain refined unless otherwise agreed; guaranteed properties require written agreement.

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel

الإصدار Bochnia 2023 (printed, back cover) الوثيقة الرسمية

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 2236, 2240, 2244, 2248, 2252, 2260
صفحات المصادر وطرق الاختبار CGO DR magnetic properties (W/kg) · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق IEC 60404-3:2009
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 2237-2239, 2241-2243, 2245-2247, 2249-2251, 2253-2255, 2261-2263, 4402, 4404, 4406, 4408, 4410, 4412, 4414, 4416, 4418, 4420, 4425, 4427, 5586-5595, 5598-5599
صفحات المصادر وطرق الاختبار CGO DR magnetic properties (W/kg) · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق IEC 60404-3:2009
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

صفحة PDF رقم 6 · صفوف البيانات 2256, 2264, 2268, 2272, 2276, 2280, 2284, 2288, 2292, 2296

صفحات المصادر وطرق الاختبار CGO magnetic properties (W/kg) · إطار إبشتاين وفق IEC 60404-2:1996/A1:2008

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

صفحة PDF رقم 6 · صفوف البيانات 2257-2259, 2265-2267, 2269-2271, 2273-2275, 2277-2279, 2281-2283, 2285-2287, 2289-2291, 2293-2295, 2297-2299, 4421, 4423, 4428, 4430-4433, 4435-4436, 4438-4439, 4441-4444, 4446-4447, 4449-4450, 4452, 5596-5597, 5600-5617

صفحات المصادر وطرق الاختبار CGO magnetic properties (W/kg) · إطار إبشتاين وفق IEC 60404-2:1996/A1:2008

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 2300, 2304, 2308

صفحات المصادر وطرق الاختبار HGO DR magnetic properties (W/kg) · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق IEC 60404-3:2009

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 2301-2303, 2305-2307, 2309-2311, 4454, 4456, 4458, 4460, 4462, 4464, 5618-5623

صفحات المصادر وطرق الاختبار HGO DR magnetic properties (W/kg) · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق IEC 60404-3:2009

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 2312, 2316, 2320

صفحات المصادر وطرق الاختبار HGO magnetic properties (W/kg) · إطار إبشتاين وفق IEC 60404-2:1996/A1:2008

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 2313-2315, 2317-2319, 2321-2323, 4466, 4468, 4470, 4472, 4474, 4476, 5624-5629

صفحات المصادر وطرق الاختبار HGO magnetic properties (W/kg) · إطار إبشتاين وفق IEC 60404-2:1996/A1:2008

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

صفحة PDF رقم 7 · صفوف البيانات 4401, 4403, 4405, 4407, 4409, 4411, 4413, 4415, 4417, 4419, 4424, 4426

صفحات المصادر وطرق الاختبار CGO DR magnetic properties (W/lb) · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق IEC 60404-3:2009

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

صفحة PDF رقم 6 · صفوف البيانات 4422, 4429, 4434, 4437, 4440, 4445, 4448, 4451

صفحات المصادر وطرق الاختبار CGO magnetic properties (W/lb) · إطار إبشتاين وفق IEC 60404-2:1996/A1:2008

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 4453, 4455, 4457, 4459, 4461, 4463

صفحات المصادر وطرق الاختبار HGO DR magnetic properties (W/lb) · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق IEC 60404-3:2009

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 4465, 4467, 4469, 4471, 4473, 4475

صفحات المصادر وطرق الاختبار HGO magnetic properties (W/lb) · إطار إبشتاين وفق IEC 60404-2:1996/A1:2008

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

الإصدار 2024 (printed, cover) الوثيقة الرسمية

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 1958
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 1959
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 1960
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 1961
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1962
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1963
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1964
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1965
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1966
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1967
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1968
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1969
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1970
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1971
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1972
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1973
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1974
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1975
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 1976
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 1977
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 1978
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 1979
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 1980
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 1981
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 1982
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة STO 05757665-008؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 1983
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 1984
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1985
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1986
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1987
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1988
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1989
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1990
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1991
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1992
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 1993
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 1994
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 1995
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 5286
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 5287
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 5288
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 5289
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5290
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5291
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5292
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5293
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5294
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5295
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5296
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5297
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5298
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5299
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5300
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5301
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5302
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5303
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 5304
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 5305
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 5306
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 5307
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 5308
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة EN 10107؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 5309
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 5310
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة STO 05757665-008؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 5311
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 5312
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5313
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) EN grade designation is not listed. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5314
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · لم يُحدَّد للقيم النموذجية في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5315
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5316
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5317
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5318
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5319
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5320
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 51 · صفوف البيانات 5321
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 Standard grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 5322
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

صفحة PDF رقم 52 · صفوف البيانات 5323
صفحات المصادر وطرق الاختبار §9 High-permeability grades · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels

الإصدار May 2021 (printed, back cover) الوثيقة الرسمية

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 967, 969-970, 973-974, 976, 979-980, 982, 984, 987, 989-990, 992, 997-998, 1003, 1005-1006, 1172, 1175, 1177-1178, 1180, 1183-1184, 1187, 1189-1190, 1193-1194, 1196, 1199, 1201, 1204, 1207, 1210, 1213, 1294, 1296, 1298, 1301-1302, 1305-1306, 1309-1310, 1313, 1315, 1317-1318, 1320, 1324, 1327, 1329, 1333, 1335, 1416, 1418, 1421-1422, 1425, 1427, 1429, 1431-1432, 1435, 1437, 1439-1440, 1443, 1447-1448, 1452, 1454, 1456, 3275, 3277-3278, 3280, 3282, 3285-3286, 3289-3290, 3292, 3295-3296, 3299-3300, 3305, 3307, 3311, 3313-3314, 3480, 3482, 3485-3486, 3489, 3491-3492, 3494, 3497, 3499-3500, 3503, 3505-3506, 3511, 3513, 3516, 3519-3520, 3602, 3605-3606, 3609, 3611-3612, 3615, 3617-3618, 3620, 3623, 3625, 3627, 3629, 3633-3634, 3639, 3641-3642, 3725, 3727, 3729, 3731-3732, 3735, 3737-3738, 3740, 3742, 3744, 3747, 3749-3750, 3755, 3757, 3761, 3763-3764

صفحات المصادر وطرق الاختبار Typical core loss · إطار إبشتاين وفق ASTM A343
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

صفحة PDF رقم 8 · صفوف البيانات 968, 971-972, 975, 977-978, 981, 983, 985-986, 988, 991, 993, 996, 999, 1001, 1004, 1007, 1173-1174, 1176, 1179, 1181-1182, 1185-1186, 1188, 1191-1192, 1195, 1197-1198, 1202, 1205, 1209, 1211-1212, 1295, 1297, 1299-1300, 1303-1304, 1307-1308, 1311-1312, 1314, 1316, 1319, 1321, 1323, 1326, 1330, 1332, 1334, 1417, 1419-1420, 1423-1424, 1426, 1428, 1430, 1433-1434, 1436, 1438, 1441-1442, 1446, 1449, 1453, 1455, 1457, 3274, 3276, 3279, 3281, 3283-3284, 3287-3288, 3291, 3293-3294, 3297-3298, 3301, 3303, 3306, 3309, 3312, 3315, 3481, 3483-3484, 3487-3488, 3490, 3493, 3495-3496, 3498, 3501-3502, 3504, 3507, 3510, 3512, 3515, 3518, 3521, 3603-3604, 3607-3608, 3610, 3613-3614, 3616, 3619, 3621-3622, 3624

3626, 3628, 3632, 3635, 3637, 3640, 3643, 3724, 3726, 3728, 3730, 3733-3734, 3736, 3739, 3741, 3743, 3745-3746, 3748, 3751, 3753, 3756, 3760, 3762, 3765

صفحات المصادر وطرق الاختبار Typical core loss · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق ASTM A804 بحالة ما بعد القص

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

صفحة PDF رقم 3 · صفوف البيانات **994, 1000, 1200, 1206, 1322, 1328, 1444, 1450, 3302, 3308, 3508, 3514, 3630, 3636, 3752, 3758**

صفحات المصادر وطرق الاختبار TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق ASTM A804 بحالة ما بعد القص

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

صفحة PDF رقم 3 · صفوف البيانات **995, 1002, 1203, 1208, 1325, 1331, 1445, 1451, 3304, 3310, 3509, 3517, 3631, 3638, 3754, 3759**

صفحات المصادر وطرق الاختبار TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق ASTM A804 بحالة ما بعد القص

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات **1008, 1011-1012, 1015-1016, 1018, 1021, 1023-1024, 1026, 1028, 1031, 1033, 1035-1036, 1038, 1041-1042, 1044, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223-1224, 1227, 1229-1230, 1233-1234, 1237-1238, 1241-1242, 1244, 1246, 1249-1250, 1337-1338, 1341, 1343, 1345-1346, 1349-1350, 1353, 1355, 1357-1358, 1360, 1363-1364, 1366, 1369-1370, 1373, 1458, 1460, 1462, 1464, 1467, 1469-1470, 1473, 1475-1476, 1479-1480, 1482, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493-1494, 3317-3318, 3320, 3322, 3325, 3327-3328, 3331-3332, 3335-3336, 3338, 3341, 3343-3344, 3347-3348, 3350, 3353, 3523, 3525, 3527-3528, 3531-3532, 3534, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547-3548, 3550, 3552, 3555-3556, 3558, 3645-3646, 3649-3650, 3653, 3655-3656, 3658, 3660, 3663-3664, 3666, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677-3678, 3680, 3766, 3768, 3770, 3773-3774, 3776, 3779-3780, 3782, 3785, 3787, 3789-3790, 3792, 3794, 3797-3798, 3801, 3803**

صفحات المصادر وطرق الاختبار Typical RMS exciting power · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق ASTM A804 بحالة ما بعد القص

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

صفحة PDF رقم 9 · صفوف البيانات **1009-1010, 1013-1014, 1017, 1019-1020, 1022, 1025, 1027, 1029-1030, 1032, 1034, 1037, 1039-1040, 1043, 1045, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1225-1226, 1228, 1231-1232, 1235-1236, 1239-1240, 1243, 1245, 1247-1248, 1251, 1336, 1339-1340, 1342, 1344, 1347-1348, 1351-1352, 1354, 1356, 1359, 1361-1362, 1365, 1367-1368, 1371-1372, 1459, 1461, 1463, 1465-1466, 1468, 1471-1472, 1474, 1477-1478, 1481, 1483-1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1495, 3316, 3319, 3321, 3323-3324, 3326, 3329-3330, 3333-3334, 3337, 3339-3340, 3342, 3345-3346, 3349, 3351-3352, 3522, 3524, 3526, 3529-3530, 3533, 3535-3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3549, 3551, 3553-3554, 3557, 3559, 3644, 3647-3648, 3651-3652, 3654, 3657, 3659, 3661-3662, 3665, 3667-3668, 3670, 3672, 3674, 3676, 3679, 3681, 3767, 3769, 3771-3772, 3775, 3777-3778, 3781, 3783-3784, 3786, 3788, 3791, 3793, 3795-3796, 3799-3800, 3802**

صفحات المصادر وطرق الاختبار Typical RMS exciting power · إطار إبشتاين وفق ASTM A343

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels

الإصدار October 2023 (printed, back cover) الوثيقة الرسمية

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات **883-896, 898, 900, 902, 904-905, 925-938, 941-942, 944, 946-947, 1046-1059, 1062-1063, 1065, 1067-1068, 1130-1143, 1145, 1147, 1149, 1151-1152, 3190-3203, 3206-3207, 3209, 3211-3212, 3232-3245, 3248-3249, 3252-3254, 3354-3367, 3369, 3371, 3374-3376, 3438-3451, 3453, 3455, 3458-3460**

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 8 – Typical core loss · إطار إبشتاين وفق ASTM A343

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

صفحة PDF رقم 3 · صفوف البيانات **897, 901, 939, 943, 1060, 1064, 1102, 1106, 1144, 1148, 1266, 1270, 1388, 1392, 1510, 1514, 3204, 3208, 3246, 3250, 3368, 3372, 3410, 3414, 3452, 3456, 3574, 3578, 3696, 3700, 3818, 3822**

صفحات المصادر وطرق الاختبار TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · إطار إبشتاين وفق ASTM A343

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

صفحة PDF رقم 4 · صفوف البيانات **899, 903, 940, 945, 1061, 1066, 1104, 1108, 1146, 1150, 1267, 1272, 1389, 1394, 1512, 1515, 3205, 3210, 3247, 3251, 3370, 3373, 3411, 3416, 3454, 3457, 3575, 3580, 3697, 3702, 3820, 3824**

صفحات المصادر وطرق الاختبار TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · إطار إبشتاين وفق ASTM A343

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

صفحة PDF رقم 13 · صفوف البيانات 906-924, 948-966, 1069-1087, 1153-1171, 3213-3231, 3255-3273, 3377-3395, 3461-3479
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 10 – Typical RMS exciting power · إطار إبشتاين وفق ASTM A343
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 1088-1101, 1103, 1105, 1107, 1109-1110, 1252-1265, 1268-1269, 1271, 1273-1274, 1374-1387, 1390-1391, 1393, 1395-1396, 1496-1509, 1511, 1513, 1516-1518, 3396-3409, 3412-3413, 3415, 3417-3418, 3560-3573, 3576-3577, 3579, 3581-3582, 3682-3695, 3698-3699, 3701, 3703-3704, 3804-3817, 3819, 3821, 3823, 3825-3826
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 9 – Typical core loss · إطار إبشتاين وفق ASTM A343
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

صفحة PDF رقم 14 · صفوف البيانات 1111-1129, 1275-1293, 1397-1415, 1519-1537, 3419-3437, 3583-3601, 3705-3723, 3827-3845
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 11 – Typical RMS exciting power · إطار إبشتاين وفق ASTM A343
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

صفحة PDF رقم 3 · صفوف البيانات 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4889
صفحات المصادر وطرق الاختبار TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · إطار إبشتاين وفق ASTM A343
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.0 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

صفحة PDF رقم 4 · صفوف البيانات 4880, 4882, 4884, 4886, 4888, 4890
صفحات المصادر وطرق الاختبار TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · إطار إبشتاين وفق ASTM A343
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.4 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

صفحة PDF رقم 3 · صفوف البيانات 4891, 4893
صفحات المصادر وطرق الاختبار TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · إطار إبشتاين وفق ASTM A343
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 17.8 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

صفحة PDF رقم 4 · صفوف البيانات 4892, 4894
صفحات المصادر وطرق الاختبار TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · إطار إبشتاين وفق ASTM A343
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.2 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel

الإصدار October 2024 (printed, back cover) الوثيقة الرسمية

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 517, 519, 522, 524-525, 527, 530, 532-533, 536, 538, 540-541, 543, 548, 550, 552, 556, 558, 640-641, 643, 646, 648-649, 651, 653, 656, 658-659, 661, 664, 666, 668, 671, 675, 677, 680, 762-763, 765, 768-769, 772, 774-775, 778, 780-781, 783, 786-787, 790, 794, 798-799, 802, 2825, 2827-2828, 2830, 2833-2834, 2837, 2839, 2841, 2843-2844, 2847-2848, 2851, 2853, 2857, 2861, 2863, 2865, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955-2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2971-2972, 2975, 2978, 2983, 2985, 2987, 3068, 3071, 3073, 3075-3076, 3078, 3080, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091-3092, 3094, 3097, 3100, 3104, 3107, 3109
صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 10 – Typical core loss · إطار إبشتاين وفق ASTM A343
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

صفحة PDF رقم 10 · صفوف البيانات 518, 520-521, 523, 526, 528-529, 531, 534-535, 537, 539, 542, 544, 546, 549, 554-555, 557, 597-610, 613-614, 616, 618-619, 639, 642, 644-645, 647, 650, 652, 654-655, 657, 660, 662-663, 665, 670, 672, 676, 678-679, 719-732, 735-736, 738, 740-741, 761, 764, 766-767, 770-771, 773, 776-777, 779, 782, 784-785, 788, 792-793, 796, 800-801, 841-854, 857-858, 860, 862-863, 2824, 2826, 2829, 2831-2832, 2835-2836, 2838, 2840, 2842, 2845-2846, 2849-2850, 2854, 2856, 2860, 2862, 2864, 2904-2917, 2920-2921, 2924-2926, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969-2970, 2973, 2977, 2979, 2981, 2984, 2986, 3026-3039, 3041, 3043, 3046-3048, 3069-3070, 3072, 3074, 3077, 3079, 3081-3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3093, 3095, 3098, 3101, 3105-3106, 3108, 3148-3161, 3163, 3165, 3168-3170

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 8 — Typical core loss · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق ASTM A804 بحالة ما بعد القص
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

صفحة PDF رقم 3 · صفوف البيانات 545, 551, 611, 615, 667, 673, 733, 737, 789, 795, 855, 859, 2852, 2858, 2918, 2922, 2974, 2980, 3040, 3044, 3096, 3102, 3162, 3166

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 1 — Guaranteed core loss · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق ASTM A804 بحالة ما بعد القص
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

صفحة PDF رقم 3 · صفوف البيانات 547, 553, 612, 617, 669, 674, 734, 739, 791, 797, 856, 861, 2855, 2859, 2919, 2923, 2976, 2982, 3042, 3045, 3099, 3103, 3164, 3167

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق ASTM A804 بحالة ما بعد القص
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

صفحة PDF رقم 11 · صفوف البيانات 559, 562, 564, 566-567, 569, 571, 573, 575, 578, 580, 582-583, 585, 587, 589, 592-593, 595, 620-638, 682-683, 686-687, 690, 692, 694, 696-697, 699, 701, 704-705, 708, 710, 712-713, 715, 717, 742-760, 803, 805, 808, 810-811, 813, 815, 818-819, 822-823, 826, 828-829, 832-833, 835, 838, 840, 864-882, 2867-2868, 2870, 2873-2874, 2876, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891-2892, 2895-2896, 2899-2900, 2903, 2927-2945, 2989-2990, 2993, 2995, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009-3010, 3013-3014, 3017, 3019-3020, 3023-3024, 3049-3067, 3111-3112, 3114, 3117, 3119, 3121-3122, 3125-3126, 3129-3130, 3133-3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3147, 3171-3189

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 9 — Typical RMS exciting power · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق ASTM A804 بحالة ما بعد القص
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

صفحة PDF رقم 12 · صفوف البيانات 560-561, 563, 565, 568, 570, 572, 574, 576-577, 579, 581, 584, 586, 588, 590-591, 594, 596, 681, 684-685, 688-689, 691, 693, 695, 698, 700, 702-703, 706-707, 709, 711, 714, 716, 718, 804, 806-807, 809, 812, 814, 816-817, 820-821, 824-825, 827, 830-831, 834, 836-837, 839, 866, 869, 2871-2872, 2875, 2877-2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2893-2894, 2897-2898, 2901-2902, 2988, 2991-2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3011-3012, 3015-3016, 3018, 3021-3022, 3025, 3110, 3113, 3115-3116, 3118, 3120, 3123-3124, 3127-3128, 3131-3132, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145-3146

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 10, lower panel — RMS exciting power · إطار إبشتاين وفق ASTM A343
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

صفحة PDF رقم 3 · صفوف البيانات 4867, 4869, 4871, 4873, 4875, 4877

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 1 — Guaranteed core loss · لم يحدَّد للحث المغناطيسي
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

صفحة PDF رقم 3 · صفوف البيانات 4868, 4870, 4872, 4874, 4876, 4878

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · لم يحدَّد للحث المغناطيسي
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels

الإصدار July 2025 (printed, back cover) الوثيقة الرسمية

صفحة PDF رقم 4 · صفوف البيانات 495-509, 511, 513, 515-516, 1538-1552, 1554, 1557-1574, 1576, 1578, 1580-1581, 2802-2815, 2817-2818, 2821-2823, 3846-3859, 3861-3862, 3865-3881, 3883-3884, 3887-3889

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 4 — Typical core loss · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق ASTM A804 بحالة ما بعد القص
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

صفحة PDF رقم 3 · صفوف البيانات 510, 514, 1553, 1556, 1575, 1579, 2816, 2820, 3860, 3864, 3882, 3886, 4866, 4896, 4898

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق ASTM A804 بحالة ما بعد القص
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

صفحة PDF رقم 2 · صفوف البيانات 512, 1555, 1577, 2819, 3863, 3885, 4865, 4895, 4897

صفحات المصادر وطرق الاختبار Table 1 — Guaranteed core loss · اختبار الصفيحة المفردة (SST) وفق ASTM A804 بحالة ما بعد القص
ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

تجميع مستقل

جمعت Chenfan Electric هذه البيانات من منشورات المصنّعين. لم يعتمد المصنّعون هذا التقرير.

يخضع قبول المنتج لمواصفات المصنّع وشروط الطلب المكتوبة. القيم النموذجية والمرجعية مخصّصة للتقييم.

تُستخدم بيانات الشريط الفولاذي مرجعًا هندسيًا. يجب التحقّق من فواقد القلب المغناطيسي بعد تصنيعه على حدة.

الإصدار 2026-11-14.2