T120-30S

الخصائص المغناطيسية للفولاذ الكهربائي (CRGO)

ملخّص البيانات

الدرجة	T120-30S
المصنّع والسماكة	NLMK · 0.3 mm
التردد المنشور	50 Hz
نطاق القيم المنشورة لكثافة الفيض المغناطيسي	1.7 T
مستويات كثافة الفيض المغناطيسي	1
الخصائص	الفواقد المغناطيسية النوعية · الحث المغناطيسي

الخصائص عند 50 هرتز

الجدول 01 · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9 · لم يُحدَّد ما إذا كانت القيمة لـ B أم J

القيمة العظمى لـ B/J (T)	الفواقد المغناطيسية النوعية الحد الأقصى المضمون · W/kg
1.7	1.20

خصائص أخرى

لم يُذكر التردد على نحو مستقل
الجدول 02 · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9

شدّة المجال المغناطيسي (A/m)	الحث المغناطيسي الحد الأدنى المضمون · T
800	1.86

تشير الشرطة إلى أن القيمة لم تُنشر.

مصادر المصنّعين وشروط الاختبار

راجع أرقام الجداول والصفوف للاطّلاع على شروط الاختبار الأصلية.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

الإصدار (printed, cover) 2024 الوثيقة الرسمية

صفحة PDF رقم 51 · الجدول 01

Standard grades §9 · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

صفحة PDF رقم 51 · الجدول 02

Standard grades §9 · المواصفة GOST 32482؛ جهاز الاختبار غير مذكور في جدول القسم 9

ملاحظات شروط الاختبار (بالإنجليزية) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

تجميع مستقل

جمعت Chenfan Electric هذه البيانات من منشورات المصنّعين.

يخضع قبول المنتج لمواصفات المصنّع وشروط الطلب المكتوبة. القيم النموذجية والمرجعية مخصّصة للتقييم.

تُستخدم بيانات الشريط الفولاذي مرجعًا هندسيًا. يجب التحقّق من فواقد القلب المغناطيسي بعد تصنيعه على حدة.

الإصدار 2026-11-14.2