CRGO-Daten bei 60 Hz

Technische Daten zu kornorientiertem Elektroband (CRGO)

Datenübersicht

Sortendatenblätter	442
Veröffentlichte Werte	2153
Angegebene Frequenzen	60 Hz
Veröffentlichter Flussdichtebereich	0.1-1.9 T
Flussdichtestufen	19

Kennwerte bei 60 Hz

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1	**H100-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
2	**H100-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
3	**H105-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.38** W/kg	Garantierter Höchstwert
4	**H110-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
5	**H110-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.46** W/kg	Garantierter Höchstwert
6	**H120-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
7	**L080-23** Aperam	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
8	**L085-23** Aperam	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
9	**L085-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
10	**L090-23** Aperam	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
11	**L090-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
12	**L095-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
13	**L100-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
14	**R120-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
15	**R130-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.68** W/kg	Garantierter Höchstwert
16	**R130-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.71** W/kg	Garantierter Höchstwert
17	**R140-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
18	**18QG080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
19	**18QG080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch
20	**18QG085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Typisch
21	**18QG085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
22	**18QG095** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
23	**18QG095** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
24	**18RK065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
25	**18RK065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
26	**18RK070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
27	**18RK070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
28	**18RK075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typisch
29	**18RK075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
30	**18RK085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
31	**18RK085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Typisch
32	**20QG080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
33	**20QG080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
34	**20QG085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
35	**20QG085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typisch
36	**20QG095** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
37	**20QG095** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
38	**20RK070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
39	**20RK070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
40	**20RK075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
41	**20RK075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
42	**20RK085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
43	**20RK085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
44	**23Q110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
45	**23Q110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
46	**23QG085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
47	**23QG085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typisch
48	**23QG090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
49	**23QG090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Typisch
50	**23QG095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
51	**23QG095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
52	**23QG100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
53	**23QG100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
54	**23RK075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
55	**23RK075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
56	**23RK080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
57	**23RK080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typisch
58	**23RK085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch
59	**23RK085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Typisch
60	**23RK090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
61	**23RK090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
62	**23RK100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
63	**23RK100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
64	**27Q120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
65	**27Q120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Typisch
66	**27QG090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
67	**27QG090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
68	**27QG095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
69	**27QG095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typisch
70	**27QG100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
71	**27QG100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
72	**27QG120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Typisch
73	**27QG120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Typisch
74	**27RK085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
75	**27RK085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Typisch
76	**27RK090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
77	**27RK090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
78	**27RK095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
79	**27RK095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
80	**27RK100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
81	**27RK100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
82	**30Q120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
83	**30Q120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Typisch
84	**30Q130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Typisch
85	**30Q130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Typisch
86	**30QG100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
87	**30QG100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
88	**30QG105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
89	**30QG105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Typisch
90	**30QG120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch
91	**30QG120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Typisch
92	**30RK095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
93	**30RK095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
94	**30RK100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
95	**30RK100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
96	**30RK105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Typisch
97	**30RK105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Typisch
98	**35Q145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
99	**35Q145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Typisch
100	**35Q155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Typisch
101	**35Q155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Typisch
102	**35QG135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Typisch
103	**35QG135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Typisch
104	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
105	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
106	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Garantierter Höchstwert
107	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
108	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
109	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
110	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantierter Höchstwert
111	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Typisch
112	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
113	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
114	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Garantierter Höchstwert
115	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
116	**B18P085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
117	**B18P085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
118	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
119	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typisch
120	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	Garantierter Höchstwert
121	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
122	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
123	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typisch
124	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
125	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch
126	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
127	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typisch
128	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
129	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
130	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
131	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typisch
132	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
133	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
134	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
135	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
136	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
137	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
138	**B20HS075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
139	**B20HS075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantierter Höchstwert
140	**B20HS080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
141	**B20HS080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
142	**B20HS085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
143	**B20HS085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
144	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
145	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
146	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantierter Höchstwert
147	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
148	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
149	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
150	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
151	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typisch
152	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
153	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
154	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Garantierter Höchstwert
155	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
156	**B20PD080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
157	**B20PD080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
158	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
159	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
160	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Garantierter Höchstwert
161	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
162	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
163	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
164	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
165	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
166	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
167	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typisch
168	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantierter Höchstwert
169	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
170	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
171	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
172	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
173	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
174	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
175	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
176	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
177	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
178	**B20R085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
179	**B20R085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
180	**B20RD065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
181	**B20RD065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantierter Höchstwert
182	**B20RD070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
183	**B20RD070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Garantierter Höchstwert
184	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
185	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
186	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Garantierter Höchstwert
187	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
188	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
189	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
190	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
191	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
192	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
193	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
194	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
195	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
196	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
197	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
198	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
199	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Typisch
200	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
201	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
202	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
203	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
204	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
205	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
206	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
207	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
208	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
209	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
210	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
211	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typisch
212	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
213	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
214	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
215	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
216	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
217	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
218	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
219	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
220	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
221	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
222	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
223	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
224	**B23PD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
225	**B23PD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
226	**B23PD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
227	**B23PD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Garantierter Höchstwert
228	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
229	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
230	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantierter Höchstwert
231	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
232	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
233	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantierter Höchstwert
234	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
235	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
236	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
237	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
238	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
239	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
240	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
241	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
242	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
243	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
244	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
245	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
246	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
247	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
248	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
249	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
250	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
251	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
252	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
253	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
254	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
255	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
256	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
257	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
258	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
259	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
260	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
261	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
262	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
263	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
264	**B23RD070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
265	**B23RD070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantierter Höchstwert
266	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
267	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
268	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Garantierter Höchstwert
269	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
270	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
271	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
272	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Garantierter Höchstwert
273	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
274	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
275	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
276	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Garantierter Höchstwert
277	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
278	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
279	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
280	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Garantierter Höchstwert
281	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Typisch
282	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
283	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
284	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	Garantierter Höchstwert
285	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Typisch
286	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
287	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Garantierter Höchstwert
288	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
289	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
290	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
291	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typisch
292	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
293	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Garantierter Höchstwert
294	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
295	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
296	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
297	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
298	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
299	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
300	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
301	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
302	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Garantierter Höchstwert
303	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
304	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
305	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Garantierter Höchstwert
306	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
307	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
308	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantierter Höchstwert
309	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
310	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
311	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
312	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantierter Höchstwert
313	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
314	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
315	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
316	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Garantierter Höchstwert
317	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Typisch
318	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
319	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Garantierter Höchstwert
320	**B27P120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
321	**B27P120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
322	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
323	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
324	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
325	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
326	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Garantierter Höchstwert
327	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
328	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
329	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Garantierter Höchstwert
330	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
331	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
332	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Garantierter Höchstwert
333	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
334	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
335	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Garantierter Höchstwert
336	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
337	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
338	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
339	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typisch
340	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
341	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
342	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
343	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typisch
344	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
345	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
346	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
347	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Typisch
348	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
349	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
350	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert
351	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
352	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
353	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Typisch
354	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Garantierter Höchstwert
355	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	Typisch
356	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
357	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
358	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
359	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	Typisch
360	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
361	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
362	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
363	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
364	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
365	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
366	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
367	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
368	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
369	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
370	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
371	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
372	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
373	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
374	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
375	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
376	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
377	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
378	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
379	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
380	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
381	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
382	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Garantierter Höchstwert
383	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Typisch
384	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
385	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
386	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Garantierter Höchstwert
387	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Typisch
388	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
389	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
390	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
391	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Typisch
392	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
393	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
394	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
395	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Typisch
396	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
397	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
398	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
399	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
400	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
401	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
402	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
403	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
404	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert
405	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
406	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
407	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert
408	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
409	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
410	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Garantierter Höchstwert
411	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
412	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
413	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
414	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Garantierter Höchstwert
415	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typisch
416	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
417	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
418	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
419	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Typisch
420	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
421	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
422	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
423	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
424	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	Garantierter Höchstwert
425	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Typisch
426	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
427	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
428	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	Garantierter Höchstwert
429	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Typisch
430	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
431	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Typisch
432	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
433	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Typisch
434	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
435	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
436	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Garantierter Höchstwert
437	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Typisch
438	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
439	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
440	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Garantierter Höchstwert
441	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Typisch
442	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
443	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
444	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
445	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Typisch
446	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Typisch
447	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01276** W/kg	Typisch
448	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0276** W/kg	Typisch
449	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0482** W/kg	Typisch
450	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0745** W/kg	Typisch
451	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1060** W/kg	Typisch
452	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1437** W/kg	Typisch
453	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1873** W/kg	Typisch
454	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2368** W/kg	Typisch
455	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.293** W/kg	Typisch
456	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.355** W/kg	Typisch
457	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.422** W/kg	Typisch
458	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.496** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
459	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.577** W/kg	Typisch
460	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Typisch
461	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.650** W/kg	Typisch
462	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.764** W/kg	Typisch
463	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Garantierter Höchstwert
464	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Typisch
465	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.897** W/kg	Typisch
466	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.090** W/kg	Typisch
467	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.512** W/kg	Typisch
468	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00419** W/kg	Typisch
469	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00464** W/kg	Typisch
470	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01587** W/kg	Typisch
471	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Typisch
472	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0365** W/kg	Typisch
473	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0349** W/kg	Typisch
474	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0633** W/kg	Typisch
475	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0609** W/kg	Typisch
476	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0934** W/kg	Typisch
477	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0969** W/kg	Typisch
478	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1368** W/kg	Typisch
479	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1321** W/kg	Typisch
480	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1770** W/kg	Typisch
481	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1831** W/kg	Typisch
482	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.228** W/kg	Typisch
483	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.236** W/kg	Typisch
484	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.286** W/kg	Typisch
485	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.296** W/kg	Typisch
486	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.351** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
487	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.363** W/kg	Typisch
488	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.438** W/kg	Typisch
489	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.423** W/kg	Typisch
490	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.503** W/kg	Typisch
491	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.520** W/kg	Typisch
492	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.611** W/kg	Typisch
493	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.591** W/kg	Typisch
494	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.687** W/kg	Typisch
495	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.711** W/kg	Typisch
496	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Garantierter Höchstwert
497	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.822** W/kg	Typisch
498	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.796** W/kg	Typisch
499	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Typisch
500	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.916** W/kg	Typisch
501	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.952** W/kg	Typisch
502	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
503	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Typisch
504	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.080** W/kg	Typisch
505	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.116** W/kg	Typisch
506	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.348** W/kg	Typisch
507	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.383** W/kg	Typisch
508	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.92** W/kg	Typisch
509	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.98** W/kg	Typisch
510	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00785** VA/kg	Typisch
511	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00844** VA/kg	Typisch
512	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0290** VA/kg	Typisch
513	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0275** VA/kg	Typisch
514	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0595** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
515	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0575** VA/kg	Typisch
516	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0957** VA/kg	Typisch
517	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0976** VA/kg	Typisch
518	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1420** VA/kg	Typisch
519	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1406** VA/kg	Typisch
520	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1921** VA/kg	Typisch
521	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1917** VA/kg	Typisch
522	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.249** VA/kg	Typisch
523	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.248** VA/kg	Typisch
524	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.311** VA/kg	Typisch
525	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.309** VA/kg	Typisch
526	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.380** VA/kg	Typisch
527	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Typisch
528	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.455** VA/kg	Typisch
529	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.451** VA/kg	Typisch
530	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.537** VA/kg	Typisch
531	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.531** VA/kg	Typisch
532	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.628** VA/kg	Typisch
533	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.621** VA/kg	Typisch
534	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** VA/kg	Typisch
535	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.725** VA/kg	Typisch
536	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.840** VA/kg	Typisch
537	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.853** VA/kg	Typisch
538	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.005** VA/kg	Typisch
539	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.996** VA/kg	Typisch
540	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.168** VA/kg	Typisch
541	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.209** VA/kg	Typisch
542	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.576** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
543	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.581** VA/kg	Typisch
544	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.82** VA/kg	Typisch
545	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.69** VA/kg	Typisch
546	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.43** VA/kg	Typisch
547	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.70** VA/kg	Typisch
548	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00385** W/kg	Typisch
549	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01451** W/kg	Typisch
550	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Typisch
551	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0554** W/kg	Typisch
552	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0852** W/kg	Typisch
553	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1210** W/kg	Typisch
554	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1628** W/kg	Typisch
555	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.211** W/kg	Typisch
556	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.265** W/kg	Typisch
557	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.325** W/kg	Typisch
558	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.394** W/kg	Typisch
559	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.470** W/kg	Typisch
560	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.555** W/kg	Typisch
561	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.648** W/kg	Typisch
562	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
563	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Typisch
564	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Typisch
565	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.867** W/kg	Typisch
566	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Garantierter Höchstwert
567	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
568	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.017** W/kg	Typisch
569	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.264** W/kg	Typisch
570	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.766** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
571	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00717** VA/kg	Typisch
572	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0250** VA/kg	Typisch
573	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0523** VA/kg	Typisch
574	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0873** VA/kg	Typisch
575	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1293** VA/kg	Typisch
576	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1776** VA/kg	Typisch
577	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.233** VA/kg	Typisch
578	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** VA/kg	Typisch
579	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.367** VA/kg	Typisch
580	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** VA/kg	Typisch
581	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.551** VA/kg	Typisch
582	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.671** VA/kg	Typisch
583	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.819** VA/kg	Typisch
584	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.000** VA/kg	Typisch
585	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.225** VA/kg	Typisch
586	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.524** VA/kg	Typisch
587	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.04** VA/kg	Typisch
588	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.48** VA/kg	Typisch
589	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.19** VA/kg	Typisch
590	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** W/kg	Typisch
591	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00514** W/kg	Typisch
592	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01873** W/kg	Typisch
593	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01938** W/kg	Typisch
594	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0414** W/kg	Typisch
595	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0426** W/kg	Typisch
596	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0723** W/kg	Typisch
597	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0739** W/kg	Typisch
598	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1105** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
599	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1129** W/kg	Typisch
600	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1589** W/kg	Typisch
601	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1558** W/kg	Typisch
602	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.212** W/kg	Typisch
603	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.208** W/kg	Typisch
604	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.272** W/kg	Typisch
605	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.267** W/kg	Typisch
606	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.341** W/kg	Typisch
607	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.334** W/kg	Typisch
608	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.417** W/kg	Typisch
609	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.409** W/kg	Typisch
610	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.502** W/kg	Typisch
611	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.492** W/kg	Typisch
612	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.595** W/kg	Typisch
613	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.584** W/kg	Typisch
614	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.686** W/kg	Typisch
615	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.698** W/kg	Typisch
616	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.811** W/kg	Typisch
617	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.798** W/kg	Typisch
618	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Garantierter Höchstwert
619	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Typisch
620	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Typisch
621	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.924** W/kg	Typisch
622	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.080** W/kg	Typisch
623	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.064** W/kg	Typisch
624	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Garantierter Höchstwert
625	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.250** W/kg	Typisch
626	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
627	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.258** W/kg	Typisch
628	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.523** W/kg	Typisch
629	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.534** W/kg	Typisch
630	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.09** W/kg	Typisch
631	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.11** W/kg	Typisch
632	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00853** VA/kg	Typisch
633	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00912** VA/kg	Typisch
634	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0319** VA/kg	Typisch
635	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0307** VA/kg	Typisch
636	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0645** VA/kg	Typisch
637	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0657** VA/kg	Typisch
638	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1071** VA/kg	Typisch
639	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1079** VA/kg	Typisch
640	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1574** VA/kg	Typisch
641	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1569** VA/kg	Typisch
642	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.214** VA/kg	Typisch
643	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.212** VA/kg	Typisch
644	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.278** VA/kg	Typisch
645	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.273** VA/kg	Typisch
646	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.347** VA/kg	Typisch
647	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.341** VA/kg	Typisch
648	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.424** VA/kg	Typisch
649	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.414** VA/kg	Typisch
650	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.507** VA/kg	Typisch
651	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.495** VA/kg	Typisch
652	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.597** VA/kg	Typisch
653	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.583** VA/kg	Typisch
654	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.680** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
655	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.697** VA/kg	Typisch
656	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.809** VA/kg	Typisch
657	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.791** VA/kg	Typisch
658	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.915** VA/kg	Typisch
659	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.937** VA/kg	Typisch
660	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.092** VA/kg	Typisch
661	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.069** VA/kg	Typisch
662	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.304** VA/kg	Typisch
663	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.268** VA/kg	Typisch
664	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.664** VA/kg	Typisch
665	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.665** VA/kg	Typisch
666	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.58** VA/kg	Typisch
667	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.75** VA/kg	Typisch
668	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.02** VA/kg	Typisch
669	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**9.82** VA/kg	Typisch
670	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00441** W/kg	Typisch
671	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Typisch
672	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0370** W/kg	Typisch
673	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0647** W/kg	Typisch
674	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0996** W/kg	Typisch
675	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1413** W/kg	Typisch
676	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1900** W/kg	Typisch
677	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.246** W/kg	Typisch
678	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.309** W/kg	Typisch
679	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.380** W/kg	Typisch
680	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.459** W/kg	Typisch
681	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.547** W/kg	Typisch
682	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.644** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
683	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.749** W/kg	Typisch
684	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
685	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.865** W/kg	Typisch
686	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typisch
687	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.994** W/kg	Typisch
688	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
689	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Typisch
690	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.154** W/kg	Typisch
691	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.405** W/kg	Typisch
692	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.876** W/kg	Typisch
693	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00683** VA/kg	Typisch
694	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0244** VA/kg	Typisch
695	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0518** VA/kg	Typisch
696	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0874** VA/kg	Typisch
697	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1306** VA/kg	Typisch
698	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1808** VA/kg	Typisch
699	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.238** VA/kg	Typisch
700	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.303** VA/kg	Typisch
701	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Typisch
702	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.463** VA/kg	Typisch
703	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.565** VA/kg	Typisch
704	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.685** VA/kg	Typisch
705	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.829** VA/kg	Typisch
706	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.999** VA/kg	Typisch
707	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.200** VA/kg	Typisch
708	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.453** VA/kg	Typisch
709	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.887** VA/kg	Typisch
710	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
711	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.15** VA/kg	Typisch
712	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00586** W/kg	Typisch
713	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00569** W/kg	Typisch
714	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0214** W/kg	Typisch
715	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0218** W/kg	Typisch
716	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0463** W/kg	Typisch
717	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** W/kg	Typisch
718	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0799** W/kg	Typisch
719	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0812** W/kg	Typisch
720	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1232** W/kg	Typisch
721	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1211** W/kg	Typisch
722	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1727** W/kg	Typisch
723	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1699** W/kg	Typisch
724	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.230** W/kg	Typisch
725	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.226** W/kg	Typisch
726	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.289** W/kg	Typisch
727	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** W/kg	Typisch
728	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.360** W/kg	Typisch
729	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.368** W/kg	Typisch
730	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.439** W/kg	Typisch
731	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** W/kg	Typisch
732	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.527** W/kg	Typisch
733	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.540** W/kg	Typisch
734	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.625** W/kg	Typisch
735	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.640** W/kg	Typisch
736	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.748** W/kg	Typisch
737	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** W/kg	Typisch
738	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.868** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
739	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.849** W/kg	Typisch
740	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Garantierter Höchstwert
741	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.999** W/kg	Typisch
742	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.982** W/kg	Typisch
743	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Typisch
744	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.149** W/kg	Typisch
745	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.126** W/kg	Typisch
746	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Garantierter Höchstwert
747	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.31** W/kg	Typisch
748	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.333** W/kg	Typisch
749	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.313** W/kg	Typisch
750	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.596** W/kg	Typisch
751	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.629** W/kg	Typisch
752	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.22** W/kg	Typisch
753	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.26** W/kg	Typisch
754	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00878** VA/kg	Typisch
755	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00946** VA/kg	Typisch
756	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0323** VA/kg	Typisch
757	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0311** VA/kg	Typisch
758	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0659** VA/kg	Typisch
759	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0647** VA/kg	Typisch
760	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1073** VA/kg	Typisch
761	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1083** VA/kg	Typisch
762	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1577** VA/kg	Typisch
763	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1584** VA/kg	Typisch
764	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Typisch
765	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Typisch
766	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.279** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
767	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.280** VA/kg	Typisch
768	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.352** VA/kg	Typisch
769	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.350** VA/kg	Typisch
770	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.429** VA/kg	Typisch
771	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.431** VA/kg	Typisch
772	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.518** VA/kg	Typisch
773	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.515** VA/kg	Typisch
774	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.609** VA/kg	Typisch
775	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.614** VA/kg	Typisch
776	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.720** VA/kg	Typisch
777	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.713** VA/kg	Typisch
778	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.830** VA/kg	Typisch
779	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.837** VA/kg	Typisch
780	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.960** VA/kg	Typisch
781	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.972** VA/kg	Typisch
782	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.120** VA/kg	Typisch
783	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.134** VA/kg	Typisch
784	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.331** VA/kg	Typisch
785	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.351** VA/kg	Typisch
786	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.683** VA/kg	Typisch
787	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.706** VA/kg	Typisch
788	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Typisch
789	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Typisch
790	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Typisch
791	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Typisch
792	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00487** W/kg	Typisch
793	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01871** W/kg	Typisch
794	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0413** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
795	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0720** W/kg	Typisch
796	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1103** W/kg	Typisch
797	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1559** W/kg	Typisch
798	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.209** W/kg	Typisch
799	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** W/kg	Typisch
800	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.337** W/kg	Typisch
801	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.413** W/kg	Typisch
802	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.498** W/kg	Typisch
803	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.592** W/kg	Typisch
804	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.696** W/kg	Typisch
805	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.809** W/kg	Typisch
806	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
807	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Typisch
808	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Typisch
809	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.079** W/kg	Typisch
810	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Garantierter Höchstwert
811	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Typisch
812	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.252** W/kg	Typisch
813	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.506** W/kg	Typisch
814	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.02** W/kg	Typisch
815	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00741** VA/kg	Typisch
816	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0268** VA/kg	Typisch
817	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0566** VA/kg	Typisch
818	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0952** VA/kg	Typisch
819	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1416** VA/kg	Typisch
820	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1954** VA/kg	Typisch
821	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.257** VA/kg	Typisch
822	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.326** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
823	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.405** VA/kg	Typisch
824	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.498** VA/kg	Typisch
825	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.605** VA/kg	Typisch
826	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.730** VA/kg	Typisch
827	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.877** VA/kg	Typisch
828	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.053** VA/kg	Typisch
829	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.271** VA/kg	Typisch
830	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.566** VA/kg	Typisch
831	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.05** VA/kg	Typisch
832	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.31** VA/kg	Typisch
833	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.25** VA/kg	Typisch
834	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00182** W/lb	Typisch
835	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00688** W/lb	Typisch
836	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Typisch
837	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Typisch
838	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0409** W/lb	Typisch
839	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0584** W/lb	Typisch
840	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0788** W/lb	Typisch
841	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Typisch
842	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Typisch
843	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.158** W/lb	Typisch
844	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.191** W/lb	Typisch
845	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** W/lb	Typisch
846	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.269** W/lb	Typisch
847	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.317** W/lb	Typisch
848	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Garantierter Höchstwert
849	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Typisch
850	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
851	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.451** W/lb	Typisch
852	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.609** W/lb	Garantierter Höchstwert
853	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Typisch
854	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Typisch
855	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Typisch
856	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.00** W/lb	Typisch
857	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** VA/lb	Typisch
858	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0164** VA/lb	Typisch
859	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0330** VA/lb	Typisch
860	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** VA/lb	Typisch
861	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0765** VA/lb	Typisch
862	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.102** VA/lb	Typisch
863	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Typisch
864	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Typisch
865	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.196** VA/lb	Typisch
866	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.234** VA/lb	Typisch
867	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.277** VA/lb	Typisch
868	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.328** VA/lb	Typisch
869	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.390** VA/lb	Typisch
870	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.474** VA/lb	Typisch
871	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** VA/lb	Typisch
872	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.853** VA/lb	Typisch
873	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** VA/lb	Typisch
874	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.17** VA/lb	Typisch
875	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.3** VA/lb	Typisch
876	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00193** W/lb	Typisch
877	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00716** W/lb	Typisch
878	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0156** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
879	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0269** W/lb	Typisch
880	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0412** W/lb	Typisch
881	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0585** W/lb	Typisch
882	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0789** W/lb	Typisch
883	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Typisch
884	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Typisch
885	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.159** W/lb	Typisch
886	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.192** W/lb	Typisch
887	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.230** W/lb	Typisch
888	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.271** W/lb	Typisch
889	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.320** W/lb	Typisch
890	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Garantierter Höchstwert
891	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Typisch
892	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Typisch
893	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.459** W/lb	Typisch
894	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.620** W/lb	Garantierter Höchstwert
895	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Typisch
896	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Typisch
897	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.807** W/lb	Typisch
898	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.06** W/lb	Typisch
899	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00426** VA/lb	Typisch
900	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0142** VA/lb	Typisch
901	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Typisch
902	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Typisch
903	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0655** VA/lb	Typisch
904	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0879** VA/lb	Typisch
905	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** VA/lb	Typisch
906	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.140** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
907	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.171** VA/lb	Typisch
908	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.205** VA/lb	Typisch
909	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.243** VA/lb	Typisch
910	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Typisch
911	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Typisch
912	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.416** VA/lb	Typisch
913	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.531** VA/lb	Typisch
914	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.749** VA/lb	Typisch
915	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** VA/lb	Typisch
916	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.66** VA/lb	Typisch
917	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.5** VA/lb	Typisch
918	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00192** W/lb	Typisch
919	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00201** W/lb	Typisch
920	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00742** W/lb	Typisch
921	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00762** W/lb	Typisch
922	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0167** W/lb	Typisch
923	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0163** W/lb	Typisch
924	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0291** W/lb	Typisch
925	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Typisch
926	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0447** W/lb	Typisch
927	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0438** W/lb	Typisch
928	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Typisch
929	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0636** W/lb	Typisch
930	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0858** W/lb	Typisch
931	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0834** W/lb	Typisch
932	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Typisch
933	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.111** W/lb	Typisch
934	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.140** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
935	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Typisch
936	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.172** W/lb	Typisch
937	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Typisch
938	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Typisch
939	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.207** W/lb	Typisch
940	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.246** W/lb	Typisch
941	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Typisch
942	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Typisch
943	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.291** W/lb	Typisch
944	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.341** W/lb	Typisch
945	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Typisch
946	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.445** W/lb	Garantierter Höchstwert
947	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Typisch
948	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.394** W/lb	Typisch
949	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.402** W/lb	Typisch
950	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.467** W/lb	Typisch
951	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.481** W/lb	Typisch
952	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.700** W/lb	Garantierter Höchstwert
953	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.581** W/lb	Typisch
954	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.585** W/lb	Typisch
955	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.598** W/lb	Typisch
956	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.773** W/lb	Typisch
957	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.801** W/lb	Typisch
958	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.03** W/lb	Typisch
959	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.999** W/lb	Typisch
960	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00504** VA/lb	Typisch
961	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00560** VA/lb	Typisch
962	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0186** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
963	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Typisch
964	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0369** VA/lb	Typisch
965	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** VA/lb	Typisch
966	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0592** VA/lb	Typisch
967	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0555** VA/lb	Typisch
968	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0799** VA/lb	Typisch
969	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0846** VA/lb	Typisch
970	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.107** VA/lb	Typisch
971	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Typisch
972	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.144** VA/lb	Typisch
973	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.137** VA/lb	Typisch
974	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** VA/lb	Typisch
975	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.179** VA/lb	Typisch
976	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** VA/lb	Typisch
977	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Typisch
978	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.246** VA/lb	Typisch
979	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.259** VA/lb	Typisch
980	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.306** VA/lb	Typisch
981	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.291** VA/lb	Typisch
982	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.360** VA/lb	Typisch
983	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.343** VA/lb	Typisch
984	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.406** VA/lb	Typisch
985	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.429** VA/lb	Typisch
986	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.489** VA/lb	Typisch
987	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.511** VA/lb	Typisch
988	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.645** VA/lb	Typisch
989	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.612** VA/lb	Typisch
990	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.839** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
991	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Typisch
992	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Typisch
993	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** VA/lb	Typisch
994	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.84** VA/lb	Typisch
995	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.90** VA/lb	Typisch
996	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.7** VA/lb	Typisch
997	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Typisch
998	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00202** W/lb	Typisch
999	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00753** W/lb	Typisch
1000	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Typisch
1001	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Typisch
1002	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Typisch
1003	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Typisch
1004	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0836** W/lb	Typisch
1005	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Typisch
1006	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Typisch
1007	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.167** W/lb	Typisch
1008	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.202** W/lb	Typisch
1009	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.241** W/lb	Typisch
1010	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Typisch
1011	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.335** W/lb	Typisch
1012	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.405** W/lb	Garantierter Höchstwert
1013	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Typisch
1014	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Typisch
1015	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.473** W/lb	Typisch
1016	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.610** W/lb	Garantierter Höchstwert
1017	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Typisch
1018	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1019	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.784** W/lb	Typisch
1020	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Typisch
1021	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00493** VA/lb	Typisch
1022	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0165** VA/lb	Typisch
1023	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0332** VA/lb	Typisch
1024	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0536** VA/lb	Typisch
1025	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0772** VA/lb	Typisch
1026	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.104** VA/lb	Typisch
1027	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.133** VA/lb	Typisch
1028	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** VA/lb	Typisch
1029	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.200** VA/lb	Typisch
1030	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.240** VA/lb	Typisch
1031	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.284** VA/lb	Typisch
1032	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.336** VA/lb	Typisch
1033	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.399** VA/lb	Typisch
1034	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.483** VA/lb	Typisch
1035	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.610** VA/lb	Typisch
1036	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Typisch
1037	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Typisch
1038	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.92** VA/lb	Typisch
1039	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Typisch
1040	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Typisch
1041	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00735** W/lb	Typisch
1042	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0161** W/lb	Typisch
1043	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Typisch
1044	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0428** W/lb	Typisch
1045	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.061** W/lb	Typisch
1046	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0822** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1047	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Typisch
1048	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Typisch
1049	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Typisch
1050	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Typisch
1051	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Typisch
1052	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Typisch
1053	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.333** W/lb	Typisch
1054	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.410** W/lb	Garantierter Höchstwert
1055	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Typisch
1056	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Typisch
1057	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.472** W/lb	Typisch
1058	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Garantierter Höchstwert
1059	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Typisch
1060	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Typisch
1061	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.795** W/lb	Typisch
1062	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Typisch
1063	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00414** VA/lb	Typisch
1064	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0140** VA/lb	Typisch
1065	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0281** VA/lb	Typisch
1066	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Typisch
1067	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Typisch
1068	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0890** VA/lb	Typisch
1069	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Typisch
1070	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Typisch
1071	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Typisch
1072	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.211** VA/lb	Typisch
1073	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.251** VA/lb	Typisch
1074	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.298** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1075	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.356** VA/lb	Typisch
1076	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.433** VA/lb	Typisch
1077	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Typisch
1078	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.774** VA/lb	Typisch
1079	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** VA/lb	Typisch
1080	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.81** VA/lb	Typisch
1081	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Typisch
1082	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Typisch
1083	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00734** W/lb	Typisch
1084	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0160** W/lb	Typisch
1085	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Typisch
1086	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0429** W/lb	Typisch
1087	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0611** W/lb	Typisch
1088	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0824** W/lb	Typisch
1089	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Typisch
1090	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Typisch
1091	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Typisch
1092	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Typisch
1093	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Typisch
1094	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Typisch
1095	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Typisch
1096	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Garantierter Höchstwert
1097	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Typisch
1098	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Typisch
1099	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Typisch
1100	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.580** W/lb	Garantierter Höchstwert
1101	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Typisch
1102	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1103	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.767** W/lb	Typisch
1104	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.01** W/lb	Typisch
1105	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00463** VA/lb	Typisch
1106	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0156** VA/lb	Typisch
1107	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0314** VA/lb	Typisch
1108	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0510** VA/lb	Typisch
1109	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0737** VA/lb	Typisch
1110	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0991** VA/lb	Typisch
1111	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.127** VA/lb	Typisch
1112	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.158** VA/lb	Typisch
1113	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.192** VA/lb	Typisch
1114	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.230** VA/lb	Typisch
1115	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.273** VA/lb	Typisch
1116	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.323** VA/lb	Typisch
1117	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.383** VA/lb	Typisch
1118	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.463** VA/lb	Typisch
1119	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Typisch
1120	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.803** VA/lb	Typisch
1121	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** VA/lb	Typisch
1122	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.64** VA/lb	Typisch
1123	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Typisch
1124	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00249** W/lb	Typisch
1125	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00242** W/lb	Typisch
1126	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00935** W/lb	Typisch
1127	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Typisch
1128	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Typisch
1129	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Typisch
1130	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0346** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1131	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0347** W/lb	Typisch
1132	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Typisch
1133	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0531** W/lb	Typisch
1134	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0742** W/lb	Typisch
1135	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0748** W/lb	Typisch
1136	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.100** W/lb	Typisch
1137	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0990** W/lb	Typisch
1138	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Typisch
1139	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Typisch
1140	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Typisch
1141	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.162** W/lb	Typisch
1142	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.195** W/lb	Typisch
1143	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Typisch
1144	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.239** W/lb	Typisch
1145	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.236** W/lb	Typisch
1146	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.281** W/lb	Typisch
1147	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.285** W/lb	Typisch
1148	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.333** W/lb	Typisch
1149	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.336** W/lb	Typisch
1150	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.395** W/lb	Typisch
1151	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.391** W/lb	Typisch
1152	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Garantierter Höchstwert
1153	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.460** W/lb	Typisch
1154	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.462** W/lb	Typisch
1155	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.463** W/lb	Typisch
1156	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.546** W/lb	Typisch
1157	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.550** W/lb	Typisch
1158	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1159	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.666** W/lb	Typisch
1160	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.673** W/lb	Typisch
1161	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.670** W/lb	Typisch
1162	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.845** W/lb	Typisch
1163	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.872** W/lb	Typisch
1164	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.090** W/lb	Typisch
1165	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.990** W/lb	Typisch
1166	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00524** VA/lb	Typisch
1167	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/lb	Typisch
1168	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0176** VA/lb	Typisch
1169	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0192** VA/lb	Typisch
1170	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0354** VA/lb	Typisch
1171	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0381** VA/lb	Typisch
1172	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0613** VA/lb	Typisch
1173	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0574** VA/lb	Typisch
1174	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Typisch
1175	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0881** VA/lb	Typisch
1176	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.118** VA/lb	Typisch
1177	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Typisch
1178	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Typisch
1179	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.145** VA/lb	Typisch
1180	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.181** VA/lb	Typisch
1181	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.189** VA/lb	Typisch
1182	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.221** VA/lb	Typisch
1183	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Typisch
1184	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.265** VA/lb	Typisch
1185	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Typisch
1186	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.316** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1187	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.329** VA/lb	Typisch
1188	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.374** VA/lb	Typisch
1189	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.389** VA/lb	Typisch
1190	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.445** VA/lb	Typisch
1191	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** VA/lb	Typisch
1192	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.553** VA/lb	Typisch
1193	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** VA/lb	Typisch
1194	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.694** VA/lb	Typisch
1195	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.669** VA/lb	Typisch
1196	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.883** VA/lb	Typisch
1197	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.901** VA/lb	Typisch
1198	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** VA/lb	Typisch
1199	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** VA/lb	Typisch
1200	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.25** VA/lb	Typisch
1201	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.52** VA/lb	Typisch
1202	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.1** VA/lb	Typisch
1203	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**20.0** VA/lb	Typisch
1204	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00256** W/lb	Typisch
1205	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00953** W/lb	Typisch
1206	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Typisch
1207	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0351** W/lb	Typisch
1208	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0532** W/lb	Typisch
1209	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0747** W/lb	Typisch
1210	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0998** W/lb	Typisch
1211	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Typisch
1212	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.161** W/lb	Typisch
1213	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Typisch
1214	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.238** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1215	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.284** W/lb	Typisch
1216	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.335** W/lb	Typisch
1217	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.393** W/lb	Typisch
1218	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Garantierter Höchstwert
1219	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Typisch
1220	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Typisch
1221	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.551** W/lb	Typisch
1222	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Garantierter Höchstwert
1223	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Typisch
1224	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Typisch
1225	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.881** W/lb	Typisch
1226	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.11** W/lb	Typisch
1227	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.0047** VA/lb	Typisch
1228	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0157** VA/lb	Typisch
1229	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0315** VA/lb	Typisch
1230	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0511** VA/lb	Typisch
1231	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0740** VA/lb	Typisch
1232	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Typisch
1233	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** VA/lb	Typisch
1234	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Typisch
1235	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.199** VA/lb	Typisch
1236	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.239** VA/lb	Typisch
1237	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.285** VA/lb	Typisch
1238	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.337** VA/lb	Typisch
1239	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.398** VA/lb	Typisch
1240	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.475** VA/lb	Typisch
1241	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.583** VA/lb	Typisch
1242	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.769** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1243	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Typisch
1244	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.53** VA/lb	Typisch
1245	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.4** VA/lb	Typisch
1246	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00260** W/lb	Typisch
1247	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00259** W/lb	Typisch
1248	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0101** W/lb	Typisch
1249	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0100** W/lb	Typisch
1250	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0219** W/lb	Typisch
1251	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0220** W/lb	Typisch
1252	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Typisch
1253	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Typisch
1254	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0580** W/lb	Typisch
1255	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** W/lb	Typisch
1256	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0823** W/lb	Typisch
1257	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0819** W/lb	Typisch
1258	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** W/lb	Typisch
1259	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.111** W/lb	Typisch
1260	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** W/lb	Typisch
1261	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** W/lb	Typisch
1262	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.180** W/lb	Typisch
1263	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** W/lb	Typisch
1264	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.220** W/lb	Typisch
1265	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.218** W/lb	Typisch
1266	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.263** W/lb	Typisch
1267	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** W/lb	Typisch
1268	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** W/lb	Typisch
1269	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.317** W/lb	Typisch
1270	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1271	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/lb	Typisch
1272	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/lb	Typisch
1273	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.438** W/lb	Typisch
1274	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Garantierter Höchstwert
1275	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Typisch
1276	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Typisch
1277	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Typisch
1278	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Typisch
1279	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.605** W/lb	Typisch
1280	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Garantierter Höchstwert
1281	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Typisch
1282	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Typisch
1283	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.733** W/lb	Typisch
1284	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.930** W/lb	Typisch
1285	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.925** W/lb	Typisch
1286	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Typisch
1287	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Typisch
1288	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00496** VA/lb	Typisch
1289	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00521** VA/lb	Typisch
1290	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0174** VA/lb	Typisch
1291	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Typisch
1292	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0347** VA/lb	Typisch
1293	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0348** VA/lb	Typisch
1294	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0567** VA/lb	Typisch
1295	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0569** VA/lb	Typisch
1296	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Typisch
1297	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0827** VA/lb	Typisch
1298	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1299	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Typisch
1300	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Typisch
1301	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Typisch
1302	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.185** VA/lb	Typisch
1303	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.186** VA/lb	Typisch
1304	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.228** VA/lb	Typisch
1305	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.229** VA/lb	Typisch
1306	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Typisch
1307	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.276** VA/lb	Typisch
1308	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** VA/lb	Typisch
1309	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.332** VA/lb	Typisch
1310	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Typisch
1311	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Typisch
1312	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.474** VA/lb	Typisch
1313	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.476** VA/lb	Typisch
1314	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Typisch
1315	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.580** VA/lb	Typisch
1316	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.722** VA/lb	Typisch
1317	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.733** VA/lb	Typisch
1318	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.980** VA/lb	Typisch
1319	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.975** VA/lb	Typisch
1320	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.65** VA/lb	Typisch
1321	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.78** VA/lb	Typisch
1322	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.99** VA/lb	Typisch
1323	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.57** VA/lb	Typisch
1324	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.8** VA/lb	Typisch
1325	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Typisch
1326	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00281** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1327	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0105** W/lb	Typisch
1328	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** W/lb	Typisch
1329	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0391** W/lb	Typisch
1330	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0596** W/lb	Typisch
1331	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.084** W/lb	Typisch
1332	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** W/lb	Typisch
1333	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** W/lb	Typisch
1334	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** W/lb	Typisch
1335	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.224** W/lb	Typisch
1336	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.271** W/lb	Typisch
1337	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.320** W/lb	Typisch
1338	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.377** W/lb	Typisch
1339	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.440** W/lb	Typisch
1340	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Garantierter Höchstwert
1341	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Typisch
1342	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Typisch
1343	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Typisch
1344	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Garantierter Höchstwert
1345	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Typisch
1346	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Typisch
1347	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.931** W/lb	Typisch
1348	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Typisch
1349	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** VA/lb	Typisch
1350	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0147** VA/lb	Typisch
1351	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0299** VA/lb	Typisch
1352	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0494** VA/lb	Typisch
1353	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** VA/lb	Typisch
1354	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1355	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Typisch
1356	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** VA/lb	Typisch
1357	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Typisch
1358	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.249** VA/lb	Typisch
1359	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.303** VA/lb	Typisch
1360	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.357** VA/lb	Typisch
1361	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.424** VA/lb	Typisch
1362	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.510** VA/lb	Typisch
1363	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.635** VA/lb	Typisch
1364	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.862** VA/lb	Typisch
1365	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.49** VA/lb	Typisch
1366	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.46** VA/lb	Typisch
1367	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Typisch
1368	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00329** W/lb	Typisch
1369	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00334** W/lb	Typisch
1370	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** W/lb	Typisch
1371	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0123** W/lb	Typisch
1372	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** W/lb	Typisch
1373	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0265** W/lb	Typisch
1374	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/lb	Typisch
1375	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0453** W/lb	Typisch
1376	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0687** W/lb	Typisch
1377	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0694** W/lb	Typisch
1378	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0973** W/lb	Typisch
1379	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0964** W/lb	Typisch
1380	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** W/lb	Typisch
1381	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.129** W/lb	Typisch
1382	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1383	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** W/lb	Typisch
1384	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.207** W/lb	Typisch
1385	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.208** W/lb	Typisch
1386	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.253** W/lb	Typisch
1387	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.254** W/lb	Typisch
1388	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Typisch
1389	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Typisch
1390	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.363** W/lb	Typisch
1391	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.362** W/lb	Typisch
1392	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.427** W/lb	Typisch
1393	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.425** W/lb	Typisch
1394	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.496** W/lb	Typisch
1395	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.498** W/lb	Typisch
1396	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Garantierter Höchstwert
1397	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Typisch
1398	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Typisch
1399	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.578** W/lb	Typisch
1400	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** W/lb	Typisch
1401	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.676** W/lb	Typisch
1402	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Garantierter Höchstwert
1403	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Typisch
1404	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Typisch
1405	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Typisch
1406	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.02** W/lb	Typisch
1407	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.00** W/lb	Typisch
1408	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.22** W/lb	Typisch
1409	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.19** W/lb	Typisch
1410	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00516** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1411	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00499** VA/lb	Typisch
1412	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0173** VA/lb	Typisch
1413	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0169** VA/lb	Typisch
1414	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** VA/lb	Typisch
1415	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0346** VA/lb	Typisch
1416	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0572** VA/lb	Typisch
1417	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0576** VA/lb	Typisch
1418	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0848** VA/lb	Typisch
1419	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** VA/lb	Typisch
1420	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Typisch
1421	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Typisch
1422	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Typisch
1423	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.153** VA/lb	Typisch
1424	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Typisch
1425	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Typisch
1426	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.239** VA/lb	Typisch
1427	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.238** VA/lb	Typisch
1428	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.288** VA/lb	Typisch
1429	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.290** VA/lb	Typisch
1430	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.345** VA/lb	Typisch
1431	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.348** VA/lb	Typisch
1432	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.409** VA/lb	Typisch
1433	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.414** VA/lb	Typisch
1434	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.493** VA/lb	Typisch
1435	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.484** VA/lb	Typisch
1436	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.591** VA/lb	Typisch
1437	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Typisch
1438	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.734** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1439	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.699** VA/lb	Typisch
1440	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.904** VA/lb	Typisch
1441	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.965** VA/lb	Typisch
1442	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.71** VA/lb	Typisch
1443	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Typisch
1444	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.13** VA/lb	Typisch
1445	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**5.01** VA/lb	Typisch
1446	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Typisch
1447	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.2** VA/lb	Typisch
1448	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00343** W/lb	Typisch
1449	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0129** W/lb	Typisch
1450	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** W/lb	Typisch
1451	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0470** W/lb	Typisch
1452	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0709** W/lb	Typisch
1453	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0994** W/lb	Typisch
1454	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.132** W/lb	Typisch
1455	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** W/lb	Typisch
1456	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.212** W/lb	Typisch
1457	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.258** W/lb	Typisch
1458	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.310** W/lb	Typisch
1459	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.368** W/lb	Typisch
1460	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.431** W/lb	Typisch
1461	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.501** W/lb	Typisch
1462	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Garantierter Höchstwert
1463	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Typisch
1464	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Typisch
1465	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.677** W/lb	Typisch
1466	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1467	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Typisch
1468	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Typisch
1469	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.010** W/lb	Typisch
1470	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.24** W/lb	Typisch
1471	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00471** VA/lb	Typisch
1472	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0161** VA/lb	Typisch
1473	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0331** VA/lb	Typisch
1474	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0549** VA/lb	Typisch
1475	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** VA/lb	Typisch
1476	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Typisch
1477	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Typisch
1478	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.187** VA/lb	Typisch
1479	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Typisch
1480	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.279** VA/lb	Typisch
1481	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.334** VA/lb	Typisch
1482	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** VA/lb	Typisch
1483	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.465** VA/lb	Typisch
1484	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.549** VA/lb	Typisch
1485	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.661** VA/lb	Typisch
1486	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.842** VA/lb	Typisch
1487	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** VA/lb	Typisch
1488	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.70** VA/lb	Typisch
1489	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.6** VA/lb	Typisch
1490	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00358** W/kg	Typisch
1491	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01359** W/kg	Typisch
1492	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** W/kg	Typisch
1493	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0527** W/kg	Typisch
1494	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1495	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1152** W/kg	Typisch
1496	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1546** W/kg	Typisch
1497	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1997** W/kg	Typisch
1498	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2510** W/kg	Typisch
1499	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.309** W/kg	Typisch
1500	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.373** W/kg	Typisch
1501	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.445** W/kg	Typisch
1502	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.525** W/kg	Typisch
1503	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.613** W/kg	Typisch
1504	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Typisch
1505	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.711** W/kg	Typisch
1506	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.819** W/kg	Typisch
1507	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
1508	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Typisch
1509	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.961** W/kg	Typisch
1510	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.165** W/kg	Typisch
1511	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.594** W/kg	Typisch
1512	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Typisch
1513	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01620** W/kg	Typisch
1514	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0356** W/kg	Typisch
1515	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0624** W/kg	Typisch
1516	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0958** W/kg	Typisch
1517	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1358** W/kg	Typisch
1518	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1825** W/kg	Typisch
1519	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.2360** W/kg	Typisch
1520	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2970** W/kg	Typisch
1521	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.365** W/kg	Typisch
1522	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.441** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1523	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.525** W/kg	Typisch
1524	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.616** W/kg	Typisch
1525	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.715** W/kg	Typisch
1526	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
1527	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.825** W/kg	Typisch
1528	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.945** W/kg	Typisch
1529	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Garantierter Höchstwert
1530	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Typisch
1531	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.099** W/kg	Typisch
1532	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.323** W/kg	Typisch
1533	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.773** W/kg	Typisch
1534	**23JG110** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
1535	**23JG110** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
1536	**23JG110** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
1537	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
1538	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
1539	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Typisch
1540	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
1541	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
1542	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
1543	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
1544	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
1545	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typisch
1546	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
1547	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
1548	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
1549	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
1550	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1551	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
1552	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
1553	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
1554	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typisch
1555	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
1556	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
1557	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typisch
1558	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
1559	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
1560	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
1561	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typisch
1562	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
1563	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
1564	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
1565	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
1566	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
1567	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
1568	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
1569	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
1570	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
1571	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Garantierter Höchstwert
1572	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
1573	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
1574	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
1575	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
1576	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
1577	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
1578	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1579	**27JG120** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
1580	**27JG120** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
1581	**27JG120** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typisch
1582	**27JG130** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
1583	**27JG130** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Garantierter Höchstwert
1584	**27JG130** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Typisch
1585	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
1586	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
1587	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
1588	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
1589	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
1590	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Typisch
1591	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
1592	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
1593	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
1594	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
1595	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
1596	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typisch
1597	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
1598	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
1599	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
1600	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
1601	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
1602	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
1603	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
1604	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
1605	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
1606	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1607	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Garantierter Höchstwert
1608	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
1609	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
1610	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
1611	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typisch
1612	**30JG120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Typisch
1613	**30JG120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
1614	**30JG120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Typisch
1615	**30JG130** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Typisch
1616	**30JG130** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Garantierter Höchstwert
1617	**30JG130** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Typisch
1618	**30JG140** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
1619	**30JG140** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
1620	**30JG140** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Typisch
1621	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
1622	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
1623	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Typisch
1624	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
1625	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
1626	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Typisch
1627	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Typisch
1628	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
1629	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Typisch
1630	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
1631	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantierter Höchstwert
1632	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
1633	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Typisch
1634	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1635	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Typisch
1636	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
1637	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
1638	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
1639	**35JG135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	Typisch
1640	**35JG135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
1641	**35JG135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Typisch
1642	**35JG145** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
1643	**35JG145** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Garantierter Höchstwert
1644	**35JG145** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	Typisch
1645	**35JG155** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Typisch
1646	**35JG155** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
1647	**35JG155** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Typisch
1648	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Typisch
1649	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Garantierter Höchstwert
1650	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Typisch
1651	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
1652	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
1653	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Typisch
1654	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
1655	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
1656	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Typisch
1657	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
1658	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Garantierter Höchstwert
1659	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typisch
1660	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
1661	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
1662	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1663	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Garantierter Höchstwert
1664	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
1665	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
1666	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
1667	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
1668	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
1669	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Garantierter Höchstwert
1670	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Typisch
1671	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
1672	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
1673	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
1674	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Typisch
1675	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Garantierter Höchstwert
1676	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
1677	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	Garantierter Höchstwert
1678	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Typisch
1679	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Garantierter Höchstwert
1680	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
1681	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
1682	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Typisch
1683	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
1684	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
1685	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Garantierter Höchstwert
1686	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Typisch
1687	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
1688	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Typisch
1689	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Garantierter Höchstwert
1690	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1691	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
1692	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Typisch
1693	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Garantierter Höchstwert
1694	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Typisch
1695	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
1696	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
1697	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Garantierter Höchstwert
1698	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
1699	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Garantierter Höchstwert
1700	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Typisch
1701	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Garantierter Höchstwert
1702	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Typisch
1703	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Garantierter Höchstwert
1704	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
1705	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Garantierter Höchstwert
1706	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Typisch
1707	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Garantierter Höchstwert
1708	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
1709	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Garantierter Höchstwert
1710	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Typisch
1711	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
1712	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Typisch
1713	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
1714	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Typisch
1715	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Garantierter Höchstwert
1716	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
1717	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
1718	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1719	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
1720	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
1721	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Garantierter Höchstwert
1722	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	Typisch
1723	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	Garantierter Höchstwert
1724	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Typisch
1725	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	Garantierter Höchstwert
1726	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Typisch
1727	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Typisch
1728	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Typisch
1729	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Typisch
1730	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Typisch
1731	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Typisch
1732	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Typisch
1733	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Typisch
1734	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Typisch
1735	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Typisch
1736	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Typisch
1737	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Typisch
1738	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Typisch
1739	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Typisch
1740	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Typisch
1741	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Typisch
1742	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Typisch
1743	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Typisch
1744	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Typisch
1745	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Typisch
1746	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1747	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Typisch
1748	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Typisch
1749	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Typisch
1750	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
1751	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Typisch
1752	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Typisch
1753	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Typisch
1754	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Typisch
1755	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Typisch
1756	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Typisch
1757	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Typisch
1758	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
1759	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Typisch
1760	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Typisch
1761	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Typisch
1762	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Typisch
1763	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Typisch
1764	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Typisch
1765	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Typisch
1766	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Typisch
1767	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
1768	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Typisch
1769	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Typisch
1770	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Typisch
1771	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Typisch
1772	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.56** W/kg	Typisch
1773	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Typisch
1774	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1775	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Typisch
1776	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Typisch
1777	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Typisch
1778	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Typisch
1779	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Typisch
1780	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Typisch
1781	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Typisch
1782	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Typisch
1783	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Typisch
1784	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Typisch
1785	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Typisch
1786	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Typisch
1787	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Typisch
1788	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Typisch
1789	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Typisch
1790	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.60** W/kg	Typisch
1791	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.19** W/kg	Typisch
1792	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.70** W/kg	Typisch
1793	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Typisch
1794	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Typisch
1795	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Typisch
1796	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Typisch
1797	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Typisch
1798	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Typisch
1799	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Typisch
1800	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Typisch
1801	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Typisch
1802	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1803	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.24** W/kg	Typisch
1804	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.74** W/kg	Typisch
1805	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Typisch
1806	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.81** W/kg	Typisch
1807	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Typisch
1808	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Typisch
1809	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Typisch
1810	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** W/kg	Typisch
1811	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Typisch
1812	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** W/kg	Typisch
1813	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.21** W/kg	Typisch
1814	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.62** W/kg	Typisch
1815	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Typisch
1816	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.69** W/kg	Typisch
1817	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Typisch
1818	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Typisch
1819	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Typisch
1820	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Typisch
1821	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Typisch
1822	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Typisch
1823	**M-1** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Typisch
1824	**M-1** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Typisch
1825	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Typisch
1826	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Typisch
1827	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
1828	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Typisch
1829	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.13** W/kg	Typisch
1830	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1831	**M-2** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Typisch
1832	**M-2** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Typisch
1833	**M-3** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Typisch
1834	**M-3** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** W/kg	Typisch
1835	**M-3** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Typisch
1836	**M-3** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Typisch
1837	**M-3** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Typisch
1838	**M-3** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.54** W/kg	Typisch
1839	**M-4** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Typisch
1840	**M-4** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Typisch
1841	**M-4** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Typisch
1842	**M-4** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Typisch
1843	**M-5** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.17** W/kg	Typisch
1844	**M-5** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.68** W/kg	Typisch
1845	**M-5** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Typisch
1846	**M-5** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.76** W/kg	Typisch
1847	**M-6** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.32** W/kg	Typisch
1848	**M-6** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Typisch
1849	**23PH085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Typisch
1850	**23PH085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Garantierter Höchstwert
1851	**23PH085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Typisch
1852	**23PH090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Typisch
1853	**23PH090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Garantierter Höchstwert
1854	**23PH090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Typisch
1855	**23PH095** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typisch
1856	**23PH095** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Garantierter Höchstwert
1857	**23PH095** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Typisch
1858	**23PHD080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1859	**23PHD080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Garantierter Höchstwert
1860	**23PHD080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
1861	**23PHD085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Typisch
1862	**23PHD085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Garantierter Höchstwert
1863	**23PHD085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Typisch
1864	**23PHD090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Typisch
1865	**23PHD090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
1866	**23PHD090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Typisch
1867	**23PHE080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Typisch
1868	**23PHE080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Garantierter Höchstwert
1869	**23PHE080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Typisch
1870	**23PHE085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Typisch
1871	**23PHE085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Garantierter Höchstwert
1872	**23PHE085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Typisch
1873	**27PG130** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Typisch
1874	**27PG130** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.67** W/kg	Garantierter Höchstwert
1875	**27PG130** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Typisch
1876	**27PH095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Typisch
1877	**27PH095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
1878	**27PH095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Typisch
1879	**27PH100** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Typisch
1880	**27PH100** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Garantierter Höchstwert
1881	**27PH100** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Typisch
1882	**27PHD085** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
1883	**27PHD085** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Garantierter Höchstwert
1884	**27PHD085** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Typisch
1885	**27PHD090** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typisch
1886	**27PHD090** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1887	**27PHD090** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Typisch
1888	**27PHD095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typisch
1889	**27PHD095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Garantierter Höchstwert
1890	**27PHD095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Typisch
1891	**30PG120** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Typisch
1892	**30PG120** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.63** W/kg	Garantierter Höchstwert
1893	**30PG120** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** W/kg	Typisch
1894	**30PG130** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Typisch
1895	**30PG130** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.73** W/kg	Garantierter Höchstwert
1896	**30PG130** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Typisch
1897	**30PH100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Typisch
1898	**30PH100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Garantierter Höchstwert
1899	**30PH100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Typisch
1900	**30PH105** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Typisch
1901	**30PH105** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
1902	**30PH105** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Typisch
1903	**30PHD095** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Typisch
1904	**30PHD095** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
1905	**30PHD095** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Typisch
1906	**30PHD100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Typisch
1907	**30PHD100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** W/kg	Garantierter Höchstwert
1908	**30PHD100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Typisch
1909	**35PG145** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Typisch
1910	**35PG145** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.03** W/kg	Garantierter Höchstwert
1911	**35PG145** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.80** W/kg	Typisch
1912	**35PG155** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Typisch
1913	**35PG155** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.07** W/kg	Garantierter Höchstwert
1914	**35PG155** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.89** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1915	**15SQH085** Shougang	0.15	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1916	**15SQH085** Shougang	0.15	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.07** W/kg	Typisch
1917	**18SQG075** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1918	**18SQG075** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.96** W/kg	Typisch
1919	**18SQG080** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1920	**18SQG080** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.02** W/kg	Typisch
1921	**18SQG085** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.79** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1922	**18SQG085** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.08** W/kg	Typisch
1923	**18SQG090** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1924	**18SQG090** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.19** W/kg	Typisch
1925	**18SQGD060** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.58** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1926	**18SQGD060** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.77** W/kg	Typisch
1927	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.58** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1928	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.77** W/kg	Typisch
1929	**18SQGD065** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1930	**18SQGD065** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.83** W/kg	Typisch
1931	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1932	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.83** W/kg	Typisch
1933	**18SQGD070** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.65** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1934	**18SQGD070** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Typisch
1935	**18SQGD075** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1936	**18SQGD075** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.93** W/kg	Typisch
1937	**18SQH085** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.79** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1938	**18SQH085** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.08** W/kg	Typisch
1939	**20SQG075** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1940	**20SQG075** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.96** W/kg	Typisch
1941	**20SQG080** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.77** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1942	**20SQG080** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.03** W/kg	Typisch
1943	**20SQG085** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.8** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1944	**20SQG085** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.08** W/kg	Typisch
1945	**20SQG090** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.82** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1946	**20SQG090** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Typisch
1947	**20SQG095** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1948	**20SQG095** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.19** W/kg	Typisch
1949	**20SQGD060** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.59** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1950	**20SQGD060** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Typisch
1951	**20SQGD065** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.63** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1952	**20SQGD065** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1953	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.63** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1954	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Typisch
1955	**20SQGD070** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.66** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1956	**20SQGD070** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.89** W/kg	Typisch
1957	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.66** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1958	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.89** W/kg	Typisch
1959	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.66** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1960	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.89** W/kg	Typisch
1961	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.66** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1962	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.89** W/kg	Typisch
1963	**20SQGD075** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1964	**20SQGD075** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Typisch
1965	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1966	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Typisch
1967	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1968	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Typisch
1969	**20SQGD080** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.72** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1970	**20SQGD080** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Typisch
1971	**20SQH085** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.8** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1972	**20SQH085** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.08** W/kg	Typisch
1973	**23SQG080** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.79** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1974	**23SQG080** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Typisch
1975	**23SQG085** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1976	**23SQG085** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.09** W/kg	Typisch
1977	**23SQG090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1978	**23SQG090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Typisch
1979	**23SQG095** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.86** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1980	**23SQG095** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.16** W/kg	Typisch
1981	**23SQG100** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.88** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1982	**23SQG100** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.21** W/kg	Typisch
1983	**23SQGD070** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1984	**23SQGD070** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.93** W/kg	Typisch
1985	**23SQGD075** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1986	**23SQGD075** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.97** W/kg	Typisch
1987	**23SQGD080** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1988	**23SQGD080** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.01** W/kg	Typisch
1989	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1990	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.01** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1991	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1992	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.01** W/kg	Typisch
1993	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1994	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.02** W/kg	Typisch
1995	**23SQGD085** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1996	**23SQGD085** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.04** W/kg	Typisch
1997	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
1998	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.04** W/kg	Typisch
1999	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2000	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.04** W/kg	Typisch
2001	**23SQGD090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2002	**23SQGD090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.11** W/kg	Typisch
2003	**23SQH090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2004	**23SQH090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Typisch
2005	**27SQG090** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.88** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2006	**27SQG090** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.18** W/kg	Typisch
2007	**27SQG095** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2008	**27SQG095** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.22** W/kg	Typisch
2009	**27SQG100** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2010	**27SQG100** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.23** W/kg	Typisch
2011	**27SQG110** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.93** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2012	**27SQG110** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.27** W/kg	Typisch
2013	**27SQGD080** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2014	**27SQGD080** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.06** W/kg	Typisch
2015	**27SQGD085** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.82** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2016	**27SQGD085** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Typisch
2017	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.82** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2018	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Typisch
2019	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.82** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2020	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Typisch
2021	**27SQGD090** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2022	**27SQGD090** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Typisch
2023	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2024	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Typisch
2025	**27SQGD095** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2026	**27SQGD095** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.16** W/kg	Typisch
2027	**30SQG095** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.96** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2028	**30SQG095** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.26** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2029	**30SQG100** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.98** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2030	**30SQG100** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.29** W/kg	Typisch
2031	**30SQG105** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2032	**30SQG105** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.30** W/kg	Typisch
2033	**30SQG120** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2034	**30SQG120** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.36** W/kg	Typisch
2035	**30SQGD090** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2036	**30SQGD090** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.19** W/kg	Typisch
2037	**30SQGD095** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.92** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2038	**30SQGD095** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.22** W/kg	Typisch
2039	**30SQGD100** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.93** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2040	**30SQGD100** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.23** W/kg	Typisch
2041	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.93** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2042	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.23** W/kg	Typisch
2043	**30SQGD105** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.97** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2044	**30SQGD105** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.28** W/kg	Typisch
2045	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.36** W/lb	Garantierter Höchstwert
2046	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Typisch
2047	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.54** W/lb	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2048	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.16** W/kg	Typisch
2049	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.37** W/lb	Garantierter Höchstwert
2050	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.81** W/kg	Typisch
2051	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.57** W/lb	Garantierter Höchstwert
2052	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.21** W/kg	Typisch
2053	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.39** W/lb	Garantierter Höchstwert
2054	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Typisch
2055	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.59** W/lb	Garantierter Höchstwert
2056	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.27** W/kg	Typisch
2057	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.42** W/lb	Garantierter Höchstwert
2058	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.94** W/kg	Typisch
2059	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.62** W/lb	Garantierter Höchstwert
2060	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.34** W/kg	Typisch
2061	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.44** W/lb	Garantierter Höchstwert
2062	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.98** W/kg	Typisch
2063	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.64** W/lb	Garantierter Höchstwert
2064	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.37** W/kg	Typisch
2065	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.94** W/kg	Typisch
2066	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.63** W/lb	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2067	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.39** W/kg	Typisch
2068	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.45** W/lb	Garantierter Höchstwert
2069	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Typisch
2070	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.65** W/lb	Garantierter Höchstwert
2071	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.39** W/kg	Typisch
2072	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Typisch
2073	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.64** W/lb	Garantierter Höchstwert
2074	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.39** W/kg	Typisch
2075	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**1.04** W/kg	Typisch
2076	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.50** W/kg	Typisch
2077	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.97** W/kg	Typisch
2078	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.67** W/lb	Garantierter Höchstwert
2079	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.48** W/kg	Typisch
2080	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**1.01** W/kg	Typisch
2081	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.71** W/lb	Garantierter Höchstwert
2082	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.53** W/kg	Typisch
2083	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**1.07** W/kg	Typisch
2084	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.72** W/lb	Garantierter Höchstwert
2085	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.55** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2086	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**1.07** W/kg	Typisch
2087	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.60** W/kg	Typisch
2088	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**1.08** W/kg	Typisch
2089	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.74** W/lb	Garantierter Höchstwert
2090	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.61** W/kg	Typisch
2091	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**1.19** W/kg	Typisch
2092	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/lb	Garantierter Höchstwert
2093	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.64** W/kg	Typisch
2094	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**1.23** W/kg	Typisch
2095	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.81** W/lb	Garantierter Höchstwert
2096	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.76** W/kg	Typisch
2097	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.34** W/lb	Garantierter Höchstwert
2098	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.76** W/kg	Typisch
2099	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.48** W/lb	Garantierter Höchstwert
2100	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.02** W/kg	Typisch
2101	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.35** W/lb	Garantierter Höchstwert
2102	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.77** W/kg	Typisch
2103	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.51** W/lb	Garantierter Höchstwert
2104	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.08** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2105	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.36** W/lb	Garantierter Höchstwert
2106	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.78** W/kg	Typisch
2107	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.54** W/lb	Garantierter Höchstwert
2108	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.15** W/kg	Typisch
2109	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.37** W/lb	Garantierter Höchstwert
2110	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.79** W/kg	Typisch
2111	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.58** W/lb	Garantierter Höchstwert
2112	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.23** W/kg	Typisch
2113	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.39** W/lb	Garantierter Höchstwert
2114	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Typisch
2115	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.60** W/lb	Garantierter Höchstwert
2116	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.28** W/kg	Typisch
2117	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.45** W/lb	Garantierter Höchstwert
2118	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Typisch
2119	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.65** W/lb	Garantierter Höchstwert
2120	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.38** W/kg	Typisch
2121	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
2122	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
2123	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2124	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
2125	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
2126	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
2127	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
2128	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
2129	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
2130	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.38** W/kg	Garantierter Höchstwert
2131	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.46** W/kg	Garantierter Höchstwert
2132	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
2133	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.51** W/kg	Garantierter Höchstwert
2134	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.64** W/kg	Garantierter Höchstwert
2135	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.77** W/kg	Garantierter Höchstwert
2136	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.92** W/kg	Garantierter Höchstwert
2137	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.92** W/kg	Garantierter Höchstwert
2138	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
2139	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
2140	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.03** W/kg	Garantierter Höchstwert
2141	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
2142	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2143	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
2144	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
2145	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
2146	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
2147	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
2148	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
2149	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
2150	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.38** W/kg	Garantierter Höchstwert
2151	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
2152	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
2153	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.64** W/kg	Garantierter Höchstwert

Herstellerquellen und Prüfbedingungen

Die Verweise auf Tabellen und Zeilen führen zu den ursprünglichen Prüfbedingungen.

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

Ausgabestand Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) Offizielles Dokument

PDF-Seite 28 · Datenzeilen 18-23, 32-37, 44-53, 64-73, 82-91, 98-103

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 29 · Datenzeilen 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 29 · Datenzeilen 25, 27, 29, 31, 39, 41, 43

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 29 · Datenzeilen 54-63, 74-81, 92-97

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 104, 108, 112, 116, 144, 148, 152

Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 26 · Datenzeilen 105, 107, 109, 111, 113, 115, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 185, 187, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 283, 285, 289, 291, 295, 297, 301, 303, 307, 309, 315, 317, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 367, 369, 373, 375, 381, 383, 389, 391, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 106, 110, 114, 117, 146, 150, 154

Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 118, 122, 126, 130, 134

Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 26 · Datenzeilen 119, 123, 127, 131, 135, 159, 163, 167, 171, 175
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 120, 124, 128, 132, 136
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF-Seite 26 · Datenzeilen 121, 125, 129, 133, 137, 161, 165, 169, 173, 177
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 138, 140, 142, 188, 192, 196, 200
Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 139, 141, 143, 190, 194, 198, 202
Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 156, 224, 226
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 157, 225, 227
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 158, 162, 166, 170, 174, 178
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 160, 164, 168, 172, 176, 179
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 180, 182
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 181, 183
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 184, 282, 352, 356, 422, 426, 430
Fundstellen und Prüfverfahren Table 3 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 186, 284, 354, 358, 424, 428, 432
Fundstellen und Prüfverfahren Table 3 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 204, 208, 212, 216, 220, 288, 294, 300, 306, 314, 320, 360, 366, 372, 380, 388, 434, 438, 442
Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 206, 210, 214, 218, 222, 290, 296, 302, 308, 316, 321, 362, 368, 374, 382, 390, 436, 440, 444
Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 228, 234, 242, 250, 258, 324, 330, 336, 344, 396, 402, 408, 416
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 229, 231, 235, 237, 243, 245, 251, 253, 259, 261, 325, 327, 331, 333, 337, 339, 345, 347, 397, 399, 403, 405, 409, 411, 417, 419
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 230, 236, 244, 252, 260, 326, 332, 338, 346, 398, 404, 410, 418
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 232, 238, 246, 254, 262
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 233, 240, 248, 256, 263
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 239, 241, 247, 249, 255, 257, 341, 343, 349, 351, 413, 415
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.2 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause

7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 264, 266, 270, 274, 278

Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 265, 268, 272, 276, 280

Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 28 · Datenzeilen 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.3 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 286

Fundstellen und Prüfverfahren Table 8 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 287

Fundstellen und Prüfverfahren Table 8 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 292, 298, 304, 310, 318, 322, 364, 370, 376, 384, 392

Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 293, 299, 305, 312, 319, 323, 365, 371, 378, 386, 394

Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 311, 313, 377, 379, 385, 387, 393, 395

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.2 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 328, 334, 340, 348, 400, 406, 412, 420

Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 329, 335, 342, 350, 401, 407, 414, 421

Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Shougang

Shougang Cold Rolled Grain-Oriented Electrical Steel Product Manual

Ausgabestand 2025 catalogue (official catalogue label; PDF dated 2025-07-23) Offizielles Dokument

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 1915, 1937, 1971, 2003

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 8 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 1916, 1938, 1972, 2004

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 8 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 1917, 1919, 1921, 1923, 1939, 1941, 1943, 1945, 1947, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 2005, 2007, 2009, 2011, 2027, 2029, 2031, 2033

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 1 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 1918, 1920, 1922, 1924, 1940, 1942, 1944, 1946, 1948, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 2006, 2008, 2010, 2012, 2028, 2030, 2032, 2034

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 1 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 1925, 1929, 1933, 1935, 1949, 1951, 1955, 1963, 1969, 1983, 1985, 1987, 1995, 2001, 2013, 2015, 2021, 2025, 2035, 2037, 2039, 2043

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 2 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 1926, 1930, 1934, 1936, 1950, 1952, 1956, 1964, 1970, 1984, 1986, 1988, 1996, 2002, 2014, 2016, 2022, 2026, 2036, 2038, 2040, 2044

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 2 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 1927, 1931, 1953, 1959, 1965, 1991, 1997, 2019, 2023, 2041

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 3 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 1928, 1932, 1954, 1960, 1966, 1992, 1998, 2020, 2024, 2042

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 3 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 1957, 1989, 2017

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 7 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 1958, 1990, 2018

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 7 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture

and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 1961, 1967, 1993, 1999
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 4 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 1962, 1968, 1994, 2000
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 4 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets
Ausgabestand D003jec_04_202407f Offizielles Dokument

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 1727-1732, 1743-1752, 1773-1778
Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 1733-1736, 1753-1760
Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 1737-1740, 1761-1768, 1779-1786, 1793-1802, 1809-1816
Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE HI-B, Typical · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 1741-1742, 1769-1772, 1787-1792, 1803-1808
Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE, Typical · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 1817-1822, 1825-1830
Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 1823-1824, 1831-1848
Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE AISI, Typical · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets
Ausgabestand Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR Offizielles Dokument

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 1534, 1536, 1579, 1581-1582, 1584, 1612, 1614-1615, 1617-1618, 1620, 1639, 1641-1642, 1644-1645, 1647
Fundstellen und Prüfverfahren JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 1535, 1580, 1583, 1613, 1616, 1619, 1640, 1643, 1646
Fundstellen und Prüfverfahren JG CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 1537, 1539-1540, 1542-1543, 1545, 1585, 1587-1588, 1590, 1621, 1623-1624, 1626-1627, 1629, 1648, 1651, 1653-1654, 1656
Fundstellen und Prüfverfahren JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 1538, 1541, 1544, 1586, 1589, 1622, 1625, 1628, 1652, 1655
Fundstellen und Prüfverfahren JGH CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 1546, 1548-1549, 1551
Fundstellen und Prüfverfahren JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 1547, 1550
Fundstellen und Prüfverfahren JGHE CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 1552, 1554-1555, 1557-1558, 1560, 1591, 1593-1594, 1596-1597, 1599, 1630, 1632-1633, 1635-1636, 1638, 1657, 1659-1660, 1662
Fundstellen und Prüfverfahren JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 1553, 1556, 1559, 1592, 1595, 1598, 1631, 1634, 1637, 1658, 1661
Fundstellen und Prüfverfahren JGS CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 1561, 1563-1564, 1566-1567, 1569, 1600, 1602-1603, 1605
Fundstellen und Prüfverfahren JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 1562, 1565, 1568, 1601, 1604
Fundstellen und Prüfverfahren JGSD CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 1570, 1572-1573, 1575-1576, 1578, 1606, 1608-1609, 1611
Fundstellen und Prüfverfahren JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 1571, 1574, 1577, 1607, 1610
Fundstellen und Prüfverfahren JGSE CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 1649
Fundstellen und Prüfverfahren JGH CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 1650
Fundstellen und Prüfverfahren JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 1663, 1665, 1667, 1669, 1671, 1673, 1675, 1677, 1679, 1681, 1683, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1697, 1699, 1701, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725
Fundstellen und Prüfverfahren AISI: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 1664, 1666, 1668, 1670, 1672, 1674, 1676, 1678, 1680, 1682, 1684, 1688, 1690, 1692, 1694, 1696, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1708, 1710, 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726
Fundstellen und Prüfverfahren AISI: Typical Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 1685
Fundstellen und Prüfverfahren AISI: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 1686
Fundstellen und Prüfverfahren AISI: Typical Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

POSCO

Electrical Steel: Grain-Oriented (English GO Catalog)
Ausgabestand 2022 catalog; no additional revision stated Offizielles Dokument

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 1849, 1851-1852, 1854-1855, 1857, 1876, 1878-1879, 1881, 1897, 1899-1900, 1902
Fundstellen und Prüfverfahren PH-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 1850, 1853, 1856, 1877, 1880, 1898, 1901
Fundstellen und Prüfverfahren PH-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 1858, 1860-1861, 1863-1864, 1866, 1882, 1884-1885, 1887-1888, 1890, 1903, 1905-1906, 1908
Fundstellen und Prüfverfahren PHD-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 1859, 1862, 1865, 1883, 1886, 1889, 1904, 1907
Fundstellen und Prüfverfahren PHD-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 1867, 1869-1870, 1872
Fundstellen und Prüfverfahren PHE-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 1868, 1871
Fundstellen und Prüfverfahren PHE-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 1873, 1875, 1891, 1893-1894, 1896, 1909, 1911-1912, 1914
Fundstellen und Prüfverfahren PG-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 1874, 1892, 1895, 1910, 1913
Fundstellen und Prüfverfahren PG-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency
Ausgabestand 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) Offizielles Dokument

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 1
Fundstellen und Prüfverfahren Table 12, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 2-6
Fundstellen und Prüfverfahren Table 12, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 7-12
Fundstellen und Prüfverfahren Table 13, guaranteed magnetic properties · SST mit Umrechnung nach IEC 60404-8-7
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 13
Fundstellen und Prüfverfahren Table 13, guaranteed magnetic properties · SST mit Umrechnung nach IEC 60404-8-7
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 14-17
Fundstellen und Prüfverfahren Table 11, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range
Ausgabestand 03/2026 (printed, back cover) Offizielles Dokument

PDF-Seite 23 · Datenzeilen 2121-2135
Fundstellen und Prüfverfahren powercore magnetic properties (BIS 3024) · Epstein oder SST (IS 649)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

PDF-Seite 22 · Datenzeilen 2136-2153
Fundstellen und Prüfverfahren powercore magnetic properties (IEC 60404-8-7) · SST (IEC 60404-3) mit veröffentlichter Umrechnung
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Mill publishes SST values after converting losses at 1.7 T by 0.925 (IEC 60404-8-7) and J800 by 1.01. Grades are laser domain refined unless otherwise agreed; guaranteed properties require written agreement.

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel
Ausgabestand Bochnia 2023 (printed, back cover) Offizielles Dokument

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 2045, 2047, 2049, 2051, 2053, 2055, 2057, 2059, 2061, 2063, 2068, 2070
Fundstellen und Prüfverfahren CGO DR magnetic properties (W/lb) · SST (IEC 60404-3:2009)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2069, 2071
Fundstellen und Prüfverfahren CGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 2065, 2067, 2072, 2074-2077, 2079-2080, 2082-2083, 2085-2088, 2090-2091, 2093-2094, 2096
Fundstellen und Prüfverfahren CGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 2066, 2073, 2078, 2081, 2084, 2089, 2092, 2095
Fundstellen und Prüfverfahren CGO magnetic properties (W/lb) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 2097, 2099, 2101, 2103, 2105, 2107
Fundstellen und Prüfverfahren HGO DR magnetic properties (W/lb) · SST (IEC 60404-3:2009)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 2098, 2100, 2102, 2104, 2106, 2108
Fundstellen und Prüfverfahren HGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 2109, 2111, 2113, 2115, 2117, 2119
Fundstellen und Prüfverfahren HGO magnetic properties (W/lb) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 2110, 2112, 2114, 2116, 2118, 2120
Fundstellen und Prüfverfahren HGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels

Ausgabestand May 2021 (printed, back cover) Offizielles Dokument

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 918, 920, 923, 925, 927-928, 931-932, 935, 937-938, 941-942, 945, 947, 950, 953, 956, 959, 1125, 1127-1128, 1131-1132, 1134, 1137, 1139-1140, 1142, 1145-1146, 1148, 1151, 1154, 1156, 1159, 1162, 1165, 1247-1248, 1251-1252, 1254, 1257-1258, 1260, 1263, 1265-1266, 1268, 1270, 1272, 1276, 1279, 1281, 1284, 1287, 1368, 1370, 1372, 1374, 1377-1378, 1380, 1383, 1385, 1387, 1389-1390, 1392, 1395, 1397, 1400, 1404, 1406, 1409

Fundstellen und Prüfverfahren Typical core loss · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 919, 921-922, 924, 926, 929-930, 933-934, 936, 939-940, 943-944, 949, 951, 955, 957-958, 1124, 1126, 1129-1130, 1133, 1135-1136, 1138, 1141, 1143-1144, 1147, 1149-1150, 1155, 1157, 1160, 1163-1164, 1246, 1249-1250, 1253, 1255-1256, 1259, 1261-1262, 1264, 1267, 1269, 1271, 1273, 1277-1278, 1283, 1285-1286, 1369, 1371, 1373, 1375-1376, 1379, 1381-1382, 1384, 1386, 1388, 1391, 1393-1394, 1399, 1401, 1405, 1407-1408

Fundstellen und Prüfverfahren Typical core loss · Epstein nach ASTM A343

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF-Seite 3 · Datenzeilen 946, 952, 1152, 1158, 1274, 1280, 1396, 1402

Fundstellen und Prüfverfahren TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF-Seite 3 · Datenzeilen 948, 954, 1153, 1161, 1275, 1282, 1398, 1403

Fundstellen und Prüfverfahren TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 960, 963, 965, 967-968, 970, 973-974, 977-978, 981, 983-984, 986, 989-990, 993, 995-996, 1166, 1168, 1170, 1173-1174, 1177, 1179-1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1193, 1195, 1197-1198, 1201, 1203, 1288, 1291-1292, 1295-1296, 1298, 1301, 1303, 1305-1306, 1309, 1311-1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1323, 1325, 1411, 1413, 1415-1416, 1419, 1421-1422, 1425, 1427-1428, 1430, 1432, 1435, 1437, 1439-1440, 1443-1444, 1446

Fundstellen und Prüfverfahren Typical RMS exciting power · Epstein nach ASTM A343

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 961-962, 964, 966, 969, 971-972, 975-976, 979-980, 982, 985, 987-988, 991-992, 994, 997, 1167, 1169, 1171-1172, 1175-1176, 1178, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191-1192, 1194, 1196, 1199-1200, 1202, 1289-1290, 1293-1294, 1297, 1299-1300, 1302, 1304, 1307-1308, 1310, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321-1322, 1324, 1410, 1412, 1414, 1417-1418, 1420, 1423-1424, 1426, 1429, 1431, 1433-1434, 1436, 1438, 1441-1442, 1445, 1447

Fundstellen und Prüfverfahren Typical RMS exciting power · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels

Ausgabestand October 2023 (printed, back cover) Offizielles Dokument

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 834-847, 850-851, 853, 855-856, 876-889, 892-893, 896-898, 998-1011, 1013, 1015, 1018-1020, 1082-1095, 1097, 1099, 1102-1104

Fundstellen und Prüfverfahren Table 8 – Typical core loss · Epstein nach ASTM A343

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF-Seite 3 · Datenzeilen 848, 852, 890, 894, 1012, 1016, 1054, 1058, 1096, 1100, 1218, 1222, 1340, 1344, 1462, 1466

Fundstellen und Prüfverfahren TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein nach ASTM A343

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF-Seite 4 · Datenzeilen 849, 854, 891, 895, 1014, 1017, 1055, 1060, 1098, 1101, 1219, 1224, 1341, 1346, 1464, 1468
Fundstellen und Prüfverfahren TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein nach ASTM A343
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 857-875, 899-917, 1021-1039, 1105-1123
Fundstellen und Prüfverfahren Table 10 — Typical RMS exciting power · Epstein nach ASTM A343
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 1040-1053, 1056-1057, 1059, 1061-1062, 1204-1217, 1220-1221, 1223, 1225-1226, 1326-1339, 1342-1343, 1345, 1347-1348, 1448-1461, 1463, 1465, 1467, 1469-1470
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 — Typical core loss · Epstein nach ASTM A343
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 1063-1081, 1227-1245, 1349-1367, 1471-1489
Fundstellen und Prüfverfahren Table 11 — Typical RMS exciting power · Epstein nach ASTM A343
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel
Ausgabestand October 2024 (printed, back cover) Offizielles Dokument

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 468, 470, 473, 475-476, 479-480, 482, 484, 486, 489-490, 493-494, 498, 500, 504, 506, 508, 548-561, 564-565, 568-570, 590, 592, 594, 596, 598, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613-614, 617, 621, 623, 625, 628, 630, 670-683, 685, 687, 690-692, 713-714, 716, 718, 721, 723, 725-726, 728, 730, 732, 734, 737, 739, 742, 745, 749-750, 752, 792-805, 807, 809, 812-814
Fundstellen und Prüfverfahren Table 8 — Typical core loss · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 469, 471-472, 474, 477-478, 481, 483, 485, 487-488, 491-492, 495, 497, 501, 505, 507, 509, 591, 593, 595, 597, 599-600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 615-616, 619, 622, 627, 629, 631, 712, 715, 717, 719-720, 722, 724, 727, 729, 731, 733, 735-736, 738, 741, 744, 748, 751, 753
Fundstellen und Prüfverfahren Table 10 — Typical core loss · Epstein nach ASTM A343
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF-Seite 3 · Datenzeilen 496, 502, 562, 566, 618, 624, 684, 688, 740, 746, 806, 810
Fundstellen und Prüfverfahren Table 1 — Guaranteed core loss · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF-Seite 3 · Datenzeilen 499, 503, 563, 567, 620, 626, 686, 689, 743, 747, 808, 811
Fundstellen und Prüfverfahren Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 510, 513, 515-516, 519, 521-522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 537-538, 541-542, 545-546, 632, 635-636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 655-656, 659-660, 662, 665-666, 669, 754, 757, 759-760, 762, 764, 767-768, 771-772, 775-776, 779, 781, 783, 785, 787, 789-790
Fundstellen und Prüfverfahren Table 10, lower panel — RMS exciting power · Epstein nach ASTM A343
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF-Seite 11 · **Datenzeilen 511-512, 514, 517-518, 520, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535-536, 539-540, 543-544, 547, 571-589, 633-634, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653-654, 657-658, 661, 663-664, 667-668, 693-711, 755-756, 758, 761, 763, 765-766, 769-770, 773-774, 777-778, 780, 782, 784, 786, 788, 791, 815-833**

Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 – Typical RMS exciting power · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels

Ausgabestand July 2025 (printed, back cover) Offizielles Dokument

PDF-Seite 4 · **Datenzeilen 446-459, 461-462, 465-467, 1490-1503, 1505-1506, 1509-1525, 1527-1528, 1531-1533**

Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 – Typical core loss · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF-Seite 3 · **Datenzeilen 460, 464, 1504, 1508, 1526, 1530**

Fundstellen und Prüfverfahren Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF-Seite 2 · **Datenzeilen 463, 1507, 1529**

Fundstellen und Prüfverfahren Table 1 – Guaranteed core loss · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Unabhängige Zusammenstellung

Chenfan Electric hat diese Daten aus veröffentlichten Herstellerangaben unabhängig zusammengestellt. Die Hersteller haben diese Zusammenstellung nicht freigegeben.

Für die Abnahme gelten die Herstellerspezifikationen und die schriftlich vereinbarten Bestellbedingungen. Typische Werte und Referenzwerte dienen der Bewertung.

Banddaten dienen als technische Referenz. Die Verluste des fertigen Kerns müssen gesondert validiert werden.

Ausgabestand 2026-11-14.2