Vollständiges CRGO-Referenzwerk

Technische Daten zu kornorientiertem Elektroband (CRGO)

Datenübersicht

Sortendatenblätter	473
Veröffentlichte Werte	5662
Angegebene Frequenzen	50 Hz / 60 Hz
Veröffentlichter Flussdichtebereich	0.1-1.9 T
Flussdichtestufen	19

Kennwerte bei 50 Hz

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1	**H100-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2	**H100-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
3	**H105-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
4	**H110-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
5	**H110-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
6	**H120-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
7	**L080-23** Aperam	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
8	**L085-23** Aperam	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
9	**L085-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
10	**L090-23** Aperam	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
11	**L090-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
12	**L095-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
13	**L100-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
14	**R120-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
15	**R130-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
16	**R130-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
17	**R140-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.40** W/kg	Garantierter Höchstwert
18	**18QG080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typisch
19	**18QG080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
20	**18QG085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typisch
21	**18QG085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
22	**18QG095** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
23	**18QG095** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
24	**18RK065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Typisch
25	**18RK065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
26	**18RK070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typisch
27	**18RK070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
28	**18RK075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Typisch
29	**18RK075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
30	**18RK085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typisch
31	**18RK085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
32	**20QG080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
33	**20QG080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
34	**20QG085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
35	**20QG085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
36	**20QG095** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typisch
37	**20QG095** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
38	**20RK070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
39	**20RK070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
40	**20RK075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typisch
41	**20RK075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
42	**20RK085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typisch
43	**20RK085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
44	**23Q110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typisch
45	**23Q110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
46	**23QG085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
47	**23QG085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
48	**23QG090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
49	**23QG090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
50	**23QG095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
51	**23QG095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
52	**23QG100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typisch
53	**23QG100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
54	**23RK075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typisch
55	**23RK075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
56	**23RK080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typisch
57	**23RK080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
58	**23RK085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typisch
59	**23RK085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
60	**23RK090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
61	**23RK090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
62	**23RK100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
63	**23RK100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
64	**27Q120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch
65	**27Q120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Typisch
66	**27QG090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
67	**27QG090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
68	**27QG095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
69	**27QG095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
70	**27QG100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
71	**27QG100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
72	**27QG120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
73	**27QG120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch
74	**27RK085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typisch
75	**27RK085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
76	**27RK090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
77	**27RK090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
78	**27RK095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
79	**27RK095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
80	**27RK100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
81	**27RK100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
82	**30Q120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
83	**30Q120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
84	**30Q130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
85	**30Q130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typisch
86	**30QG100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
87	**30QG100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
88	**30QG105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
89	**30QG105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch
90	**30QG120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
91	**30QG120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typisch
92	**30RK095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
93	**30RK095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
94	**30RK100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
95	**30RK100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
96	**30RK105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
97	**30RK105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
98	**35Q145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
99	**35Q145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typisch
100	**35Q155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
101	**35Q155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
102	**35QG135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
103	**35QG135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
104	**B18HS065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
105	**B18HS065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
106	**B18HS070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Garantierter Höchstwert
107	**B18HS070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
108	**B18HS075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
109	**B18HS075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
110	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
111	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Typisch
112	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
113	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
114	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
115	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typisch
116	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
117	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
118	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
119	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typisch
120	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Garantierter Höchstwert
121	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Typisch
122	**B18P085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
123	**B18P085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
124	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.41** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
125	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.40** W/kg	Typisch
126	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.55** W/kg	Garantierter Höchstwert
127	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.54** W/kg	Typisch
128	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
129	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Typisch
130	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Garantierter Höchstwert
131	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
132	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
133	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Typisch
134	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Garantierter Höchstwert
135	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
136	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
137	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typisch
138	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Garantierter Höchstwert
139	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
140	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
141	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typisch
142	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
143	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
144	**B20HS065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
145	**B20HS065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
146	**B20HS070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Garantierter Höchstwert
147	**B20HS070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
148	**B20HS075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
149	**B20HS075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
150	**B20HS075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
151	**B20HS080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
152	**B20HS080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
153	**B20HS080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
154	**B20HS085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
155	**B20HS085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
156	**B20HS085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
157	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
158	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typisch
159	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
160	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
161	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
162	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
163	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
164	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Typisch
165	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
166	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Typisch
167	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantierter Höchstwert
168	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
169	**B20PD080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
170	**B20PD080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Garantierter Höchstwert
171	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
172	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Typisch
173	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Garantierter Höchstwert
174	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
175	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
176	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Typisch
177	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
178	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
179	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
180	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Typisch
181	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Garantierter Höchstwert
182	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
183	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
184	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Typisch
185	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
186	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
187	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
188	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typisch
189	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
190	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch
191	**B20R085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
192	**B20R085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Garantierter Höchstwert
193	**B20RD065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
194	**B20RD065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Garantierter Höchstwert
195	**B20RD070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
196	**B20RD070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Garantierter Höchstwert
197	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
198	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typisch
199	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
200	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
201	**B23HS070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
202	**B23HS070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
203	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
204	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typisch
205	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
206	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
207	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
208	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typisch
209	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Garantierter Höchstwert
210	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
211	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
212	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Typisch
213	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantierter Höchstwert
214	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
215	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
216	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typisch
217	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantierter Höchstwert
218	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
219	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
220	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typisch
221	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
222	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Typisch
223	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
224	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
225	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
226	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
227	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
228	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
229	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantierter Höchstwert
230	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
231	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
232	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
233	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Garantierter Höchstwert
234	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
235	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
236	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typisch
237	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Garantierter Höchstwert
238	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
239	**B23PD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
240	**B23PD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantierter Höchstwert
241	**B23PD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
242	**B23PD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Garantierter Höchstwert
243	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
244	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typisch
245	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
246	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
247	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
248	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
249	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
250	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
251	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typisch
252	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
253	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
254	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
255	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typisch
256	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
257	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
258	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
259	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Typisch
260	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
261	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typisch
262	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
263	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch
264	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
265	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typisch
266	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Garantierter Höchstwert
267	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch
268	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
269	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Typisch
270	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
271	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
272	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Garantierter Höchstwert
273	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
274	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
275	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
276	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Garantierter Höchstwert
277	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
278	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
279	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Typisch
280	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
281	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
282	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantierter Höchstwert
283	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
284	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
285	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantierter Höchstwert
286	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
287	**B23RD070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
288	**B23RD070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
289	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
290	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
291	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
292	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
293	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
294	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typisch
295	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
296	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
297	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
298	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
299	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Garantierter Höchstwert
300	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
301	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
302	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typisch
303	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Garantierter Höchstwert
304	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
305	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
306	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
307	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
308	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typisch
309	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
310	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Garantierter Höchstwert
311	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
312	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
313	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
314	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
315	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
316	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
317	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
318	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
319	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
320	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Garantierter Höchstwert
321	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
322	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
323	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Garantierter Höchstwert
324	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
325	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
326	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
327	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantierter Höchstwert
328	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
329	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
330	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantierter Höchstwert
331	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
332	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
333	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
334	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Garantierter Höchstwert
335	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
336	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
337	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
338	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Garantierter Höchstwert
339	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
340	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
341	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typisch
342	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
343	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
344	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Garantierter Höchstwert
345	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
346	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
347	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Garantierter Höchstwert
348	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
349	**B27P120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
350	**B27P120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
351	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
352	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
353	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
354	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
355	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
356	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
357	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
358	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
359	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
360	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
361	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
362	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
363	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantierter Höchstwert
364	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
365	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
366	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantierter Höchstwert
367	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
368	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
369	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
370	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Garantierter Höchstwert
371	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
372	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
373	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typisch
374	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
375	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
376	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
377	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typisch
378	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
379	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
380	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Garantierter Höchstwert
381	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
382	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
383	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
384	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Garantierter Höchstwert
385	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
386	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
387	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typisch
388	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
389	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Typisch
390	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
391	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
392	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
393	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
394	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
395	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typisch
396	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
397	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typisch
398	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
399	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
400	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
401	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
402	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
403	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
404	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typisch
405	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
406	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
407	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
408	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
409	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
410	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
411	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
412	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantierter Höchstwert
413	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
414	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
415	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
416	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantierter Höchstwert
417	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
418	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
419	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typisch
420	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
421	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
422	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Garantierter Höchstwert
423	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
424	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
425	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
426	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Garantierter Höchstwert
427	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
428	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
429	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typisch
430	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
431	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
432	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
433	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
434	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
435	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
436	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
437	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
438	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
439	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typisch
440	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
441	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
442	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Garantierter Höchstwert
443	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
444	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
445	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Garantierter Höchstwert
446	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
447	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
448	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
449	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Garantierter Höchstwert
450	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
451	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
452	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Garantierter Höchstwert
453	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
454	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
455	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typisch
456	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Garantierter Höchstwert
457	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
458	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
459	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
460	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Garantierter Höchstwert
461	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
462	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
463	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typisch
464	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
465	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
466	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
467	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
468	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
469	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
470	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
471	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
472	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
473	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
474	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
475	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
476	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
477	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
478	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typisch
479	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
480	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
481	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Garantierter Höchstwert
482	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
483	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
484	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
485	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
486	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
487	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
488	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
489	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
490	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
491	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
492	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
493	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
494	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
495	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00265** W/kg	Typisch
496	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00962** W/kg	Typisch
497	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0208** W/kg	Typisch
498	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0363** W/kg	Typisch
499	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** W/kg	Typisch
500	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0799** W/kg	Typisch
501	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1083** W/kg	Typisch
502	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1412** W/kg	Typisch
503	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1786** W/kg	Typisch
504	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** W/kg	Typisch
505	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.267** W/kg	Typisch
506	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** W/kg	Typisch
507	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/kg	Typisch
508	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/kg	Typisch
509	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** W/kg	Typisch
510	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.49** W/kg	Typisch
511	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.576** W/kg	Typisch
512	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
513	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.677** W/kg	Typisch
514	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.67** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
515	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.822** W/kg	Typisch
516	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.140** W/kg	Typisch
517	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Typisch
518	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00317** W/kg	Typisch
519	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01260** W/kg	Typisch
520	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01191** W/kg	Typisch
521	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0262** W/kg	Typisch
522	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Typisch
523	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/kg	Typisch
524	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0476** W/kg	Typisch
525	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** W/kg	Typisch
526	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0702** W/kg	Typisch
527	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1031** W/kg	Typisch
528	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0995** W/kg	Typisch
529	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1337** W/kg	Typisch
530	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1383** W/kg	Typisch
531	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1726** W/kg	Typisch
532	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1785** W/kg	Typisch
533	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.224** W/kg	Typisch
534	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** W/kg	Typisch
535	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.266** W/kg	Typisch
536	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.275** W/kg	Typisch
537	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.320** W/kg	Typisch
538	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** W/kg	Typisch
539	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.381** W/kg	Typisch
540	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** W/kg	Typisch
541	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** W/kg	Typisch
542	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.447** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
543	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.539** W/kg	Typisch
544	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.521** W/kg	Typisch
545	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
546	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** W/kg	Typisch
547	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Typisch
548	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.624** W/kg	Typisch
549	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.697** W/kg	Typisch
550	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.724** W/kg	Typisch
551	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
552	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.852** W/kg	Typisch
553	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
554	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.826** W/kg	Typisch
555	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.037** W/kg	Typisch
556	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.064** W/kg	Typisch
557	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.496** W/kg	Typisch
558	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.545** W/kg	Typisch
559	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00676** VA/kg	Typisch
560	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00628** VA/kg	Typisch
561	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0219** VA/kg	Typisch
562	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0231** VA/kg	Typisch
563	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0457** VA/kg	Typisch
564	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** VA/kg	Typisch
565	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0757** VA/kg	Typisch
566	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0772** VA/kg	Typisch
567	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1121** VA/kg	Typisch
568	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1110** VA/kg	Typisch
569	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1513** VA/kg	Typisch
570	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1510** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
571	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1948** VA/kg	Typisch
572	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1953** VA/kg	Typisch
573	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.243** VA/kg	Typisch
574	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.244** VA/kg	Typisch
575	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.295** VA/kg	Typisch
576	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.297** VA/kg	Typisch
577	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.355** VA/kg	Typisch
578	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.352** VA/kg	Typisch
579	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.419** VA/kg	Typisch
580	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.414** VA/kg	Typisch
581	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.490** VA/kg	Typisch
582	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.485** VA/kg	Typisch
583	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.565** VA/kg	Typisch
584	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.570** VA/kg	Typisch
585	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.658** VA/kg	Typisch
586	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.667** VA/kg	Typisch
587	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.781** VA/kg	Typisch
588	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.788** VA/kg	Typisch
589	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.922** VA/kg	Typisch
590	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.954** VA/kg	Typisch
591	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.260** VA/kg	Typisch
592	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.264** VA/kg	Typisch
593	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.29** VA/kg	Typisch
594	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.19** VA/kg	Typisch
595	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.57** VA/kg	Typisch
596	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.35** VA/kg	Typisch
597	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00289** W/kg	Typisch
598	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01082** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
599	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0236** W/kg	Typisch
600	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0413** W/kg	Typisch
601	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0635** W/kg	Typisch
602	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0903** W/kg	Typisch
603	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1218** W/kg	Typisch
604	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1578** W/kg	Typisch
605	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1984** W/kg	Typisch
606	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.244** W/kg	Typisch
607	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.296** W/kg	Typisch
608	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.354** W/kg	Typisch
609	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.418** W/kg	Typisch
610	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.487** W/kg	Typisch
611	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Garantierter Höchstwert
612	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.56** W/kg	Typisch
613	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.565** W/kg	Typisch
614	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.655** W/kg	Typisch
615	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
616	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.773** W/kg	Typisch
617	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Typisch
618	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.967** W/kg	Typisch
619	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.365** W/kg	Typisch
620	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00578** VA/kg	Typisch
621	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.02000** VA/kg	Typisch
622	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0417** VA/kg	Typisch
623	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0693** VA/kg	Typisch
624	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1022** VA/kg	Typisch
625	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Typisch
626	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1834** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
627	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.232** VA/kg	Typisch
628	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.288** VA/kg	Typisch
629	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.354** VA/kg	Typisch
630	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.433** VA/kg	Typisch
631	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.529** VA/kg	Typisch
632	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.648** VA/kg	Typisch
633	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.795** VA/kg	Typisch
634	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.980** VA/kg	Typisch
635	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.228** VA/kg	Typisch
636	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.660** VA/kg	Typisch
637	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.87** VA/kg	Typisch
638	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.93** VA/kg	Typisch
639	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00362** W/kg	Typisch
640	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00383** W/kg	Typisch
641	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01439** W/kg	Typisch
642	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01390** W/kg	Typisch
643	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Typisch
644	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0308** W/kg	Typisch
645	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0539** W/kg	Typisch
646	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0551** W/kg	Typisch
647	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0826** W/kg	Typisch
648	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** W/kg	Typisch
649	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1192** W/kg	Typisch
650	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1168** W/kg	Typisch
651	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1593** W/kg	Typisch
652	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1563** W/kg	Typisch
653	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.205** W/kg	Typisch
654	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
655	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Typisch
656	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.257** W/kg	Typisch
657	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.308** W/kg	Typisch
658	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.314** W/kg	Typisch
659	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.378** W/kg	Typisch
660	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.371** W/kg	Typisch
661	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.449** W/kg	Typisch
662	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.441** W/kg	Typisch
663	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.518** W/kg	Typisch
664	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.526** W/kg	Typisch
665	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.602** W/kg	Typisch
666	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.612** W/kg	Typisch
667	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Garantierter Höchstwert
668	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.707** W/kg	Typisch
669	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Typisch
670	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.698** W/kg	Typisch
671	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.817** W/kg	Typisch
672	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.805** W/kg	Typisch
673	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
674	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Typisch
675	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.956** W/kg	Typisch
676	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.950** W/kg	Typisch
677	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.177** W/kg	Typisch
678	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.168** W/kg	Typisch
679	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.622** W/kg	Typisch
680	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.637** W/kg	Typisch
681	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00677** VA/kg	Typisch
682	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00724** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
683	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0252** VA/kg	Typisch
684	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Typisch
685	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0507** VA/kg	Typisch
686	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0517** VA/kg	Typisch
687	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0847** VA/kg	Typisch
688	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0841** VA/kg	Typisch
689	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1233** VA/kg	Typisch
690	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1229** VA/kg	Typisch
691	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1676** VA/kg	Typisch
692	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1659** VA/kg	Typisch
693	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.217** VA/kg	Typisch
694	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.213** VA/kg	Typisch
695	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Typisch
696	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.265** VA/kg	Typisch
697	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.322** VA/kg	Typisch
698	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.329** VA/kg	Typisch
699	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.384** VA/kg	Typisch
700	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.393** VA/kg	Typisch
701	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.451** VA/kg	Typisch
702	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.463** VA/kg	Typisch
703	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.539** VA/kg	Typisch
704	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.526** VA/kg	Typisch
705	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.612** VA/kg	Typisch
706	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.625** VA/kg	Typisch
707	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.725** VA/kg	Typisch
708	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.708** VA/kg	Typisch
709	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.848** VA/kg	Typisch
710	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.830** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
711	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.017** VA/kg	Typisch
712	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.989** VA/kg	Typisch
713	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Typisch
714	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Typisch
715	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.22** VA/kg	Typisch
716	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.08** VA/kg	Typisch
717	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.03** VA/kg	Typisch
718	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**8.04** VA/kg	Typisch
719	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00328** W/kg	Typisch
720	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01246** W/kg	Typisch
721	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Typisch
722	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** W/kg	Typisch
723	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0738** W/kg	Typisch
724	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1050** W/kg	Typisch
725	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1415** W/kg	Typisch
726	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1837** W/kg	Typisch
727	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** W/kg	Typisch
728	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.284** W/kg	Typisch
729	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.344** W/kg	Typisch
730	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.410** W/kg	Typisch
731	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.483** W/kg	Typisch
732	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.562** W/kg	Typisch
733	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Garantierter Höchstwert
734	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Typisch
735	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.649** W/kg	Typisch
736	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.748** W/kg	Typisch
737	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
738	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.872** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
739	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Typisch
740	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.067** W/kg	Typisch
741	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.440** W/kg	Typisch
742	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00542** VA/kg	Typisch
743	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01918** VA/kg	Typisch
744	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0405** VA/kg	Typisch
745	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0681** VA/kg	Typisch
746	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1015** VA/kg	Typisch
747	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Typisch
748	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1845** VA/kg	Typisch
749	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.235** VA/kg	Typisch
750	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.292** VA/kg	Typisch
751	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.359** VA/kg	Typisch
752	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.439** VA/kg	Typisch
753	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.534** VA/kg	Typisch
754	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.650** VA/kg	Typisch
755	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.789** VA/kg	Typisch
756	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.954** VA/kg	Typisch
757	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.162** VA/kg	Typisch
758	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.526** VA/kg	Typisch
759	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.64** VA/kg	Typisch
760	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.17** VA/kg	Typisch
761	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Typisch
762	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** W/kg	Typisch
763	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01613** W/kg	Typisch
764	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01586** W/kg	Typisch
765	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** W/kg	Typisch
766	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
767	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0593** W/kg	Typisch
768	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0603** W/kg	Typisch
769	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0917** W/kg	Typisch
770	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0902** W/kg	Typisch
771	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1267** W/kg	Typisch
772	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1288** W/kg	Typisch
773	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1687** W/kg	Typisch
774	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1717** W/kg	Typisch
775	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.220** W/kg	Typisch
776	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.216** W/kg	Typisch
777	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.269** W/kg	Typisch
778	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.275** W/kg	Typisch
779	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.329** W/kg	Typisch
780	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.337** W/kg	Typisch
781	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.405** W/kg	Typisch
782	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.395** W/kg	Typisch
783	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.479** W/kg	Typisch
784	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.468** W/kg	Typisch
785	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.548** W/kg	Typisch
786	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.561** W/kg	Typisch
787	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.650** W/kg	Typisch
788	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.636** W/kg	Typisch
789	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Garantierter Höchstwert
790	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Typisch
791	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Typisch
792	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.737** W/kg	Typisch
793	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.846** W/kg	Typisch
794	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.864** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
795	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
796	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.992** W/kg	Typisch
797	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Typisch
798	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.007** W/kg	Typisch
799	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.245** W/kg	Typisch
800	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.222** W/kg	Typisch
801	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.718** W/kg	Typisch
802	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.746** W/kg	Typisch
803	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00742** VA/kg	Typisch
804	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00689** VA/kg	Typisch
805	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0251** VA/kg	Typisch
806	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Typisch
807	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0502** VA/kg	Typisch
808	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0512** VA/kg	Typisch
809	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0831** VA/kg	Typisch
810	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0839** VA/kg	Typisch
811	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1224** VA/kg	Typisch
812	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1218** VA/kg	Typisch
813	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Typisch
814	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Typisch
815	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Typisch
816	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Typisch
817	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Typisch
818	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** VA/kg	Typisch
819	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.328** VA/kg	Typisch
820	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.330** VA/kg	Typisch
821	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.396** VA/kg	Typisch
822	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.394** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
823	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.465** VA/kg	Typisch
824	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.469** VA/kg	Typisch
825	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.549** VA/kg	Typisch
826	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.544** VA/kg	Typisch
827	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.638** VA/kg	Typisch
828	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.633** VA/kg	Typisch
829	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.732** VA/kg	Typisch
830	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.741** VA/kg	Typisch
831	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.867** VA/kg	Typisch
832	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.856** VA/kg	Typisch
833	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.024** VA/kg	Typisch
834	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.039** VA/kg	Typisch
835	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.311** VA/kg	Typisch
836	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.329** VA/kg	Typisch
837	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Typisch
838	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Typisch
839	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.36** VA/kg	Typisch
840	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.38** VA/kg	Typisch
841	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00361** W/kg	Typisch
842	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01382** W/kg	Typisch
843	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** W/kg	Typisch
844	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** W/kg	Typisch
845	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0818** W/kg	Typisch
846	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1159** W/kg	Typisch
847	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1556** W/kg	Typisch
848	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Typisch
849	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Typisch
850	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.310** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
851	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.374** W/kg	Typisch
852	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.444** W/kg	Typisch
853	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.522** W/kg	Typisch
854	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.607** W/kg	Typisch
855	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
856	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Typisch
857	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.702** W/kg	Typisch
858	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.811** W/kg	Typisch
859	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
860	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.946** W/kg	Typisch
861	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Typisch
862	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.145** W/kg	Typisch
863	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.551** W/kg	Typisch
864	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/kg	Typisch
865	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0208** VA/kg	Typisch
866	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0438** VA/kg	Typisch
867	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0736** VA/kg	Typisch
868	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1092** VA/kg	Typisch
869	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1505** VA/kg	Typisch
870	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1974** VA/kg	Typisch
871	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.251** VA/kg	Typisch
872	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.312** VA/kg	Typisch
873	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.383** VA/kg	Typisch
874	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.466** VA/kg	Typisch
875	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.563** VA/kg	Typisch
876	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.679** VA/kg	Typisch
877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.818** VA/kg	Typisch
878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.993** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
879	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.234** VA/kg	Typisch
880	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.635** VA/kg	Typisch
881	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.70** VA/kg	Typisch
882	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.88** VA/kg	Typisch
883	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00140** W/lb	Typisch
884	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00528** W/lb	Typisch
885	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0117** W/lb	Typisch
886	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0205** W/lb	Typisch
887	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Typisch
888	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0451** W/lb	Typisch
889	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.061** W/lb	Typisch
890	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0791** W/lb	Typisch
891	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0995** W/lb	Typisch
892	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Typisch
893	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Typisch
894	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.176** W/lb	Typisch
895	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.208** W/lb	Typisch
896	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.246** W/lb	Typisch
897	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Garantierter Höchstwert
898	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Typisch
899	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Typisch
900	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.352** W/lb	Typisch
901	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.479** W/lb	Garantierter Höchstwert
902	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Typisch
903	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Typisch
904	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.607** W/lb	Typisch
905	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.797** W/lb	Typisch
906	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00399** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
907	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Typisch
908	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Typisch
909	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0433** VA/lb	Typisch
910	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0621** VA/lb	Typisch
911	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0829** VA/lb	Typisch
912	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.106** VA/lb	Typisch
913	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.131** VA/lb	Typisch
914	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Typisch
915	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.188** VA/lb	Typisch
916	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.223** VA/lb	Typisch
917	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.263** VA/lb	Typisch
918	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.314** VA/lb	Typisch
919	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.382** VA/lb	Typisch
920	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** VA/lb	Typisch
921	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.698** VA/lb	Typisch
922	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** VA/lb	Typisch
923	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Typisch
924	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.0** VA/lb	Typisch
925	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00148** W/lb	Typisch
926	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00547** W/lb	Typisch
927	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0119** W/lb	Typisch
928	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0206** W/lb	Typisch
929	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Typisch
930	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0450** W/lb	Typisch
931	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0607** W/lb	Typisch
932	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0788** W/lb	Typisch
933	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0994** W/lb	Typisch
934	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
935	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Typisch
936	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.177** W/lb	Typisch
937	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.210** W/lb	Typisch
938	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.248** W/lb	Typisch
939	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Garantierter Höchstwert
940	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.295** W/lb	Typisch
941	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.294** W/lb	Typisch
942	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.358** W/lb	Typisch
943	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.488** W/lb	Garantierter Höchstwert
944	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Typisch
945	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Typisch
946	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.638** W/lb	Typisch
947	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.84** W/lb	Typisch
948	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00347** VA/lb	Typisch
949	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Typisch
950	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** VA/lb	Typisch
951	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0366** VA/lb	Typisch
952	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0526** VA/lb	Typisch
953	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0703** VA/lb	Typisch
954	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0900** VA/lb	Typisch
955	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.112** VA/lb	Typisch
956	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** VA/lb	Typisch
957	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.162** VA/lb	Typisch
958	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.193** VA/lb	Typisch
959	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** VA/lb	Typisch
960	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.272** VA/lb	Typisch
961	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** VA/lb	Typisch
962	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.426** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
963	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.608** VA/lb	Typisch
964	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** VA/lb	Typisch
965	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Typisch
966	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Typisch
967	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00154** W/lb	Typisch
968	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Typisch
969	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00581** W/lb	Typisch
970	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0127** W/lb	Typisch
971	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0125** W/lb	Typisch
972	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0218** W/lb	Typisch
973	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0222** W/lb	Typisch
974	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0343** W/lb	Typisch
975	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Typisch
976	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0489** W/lb	Typisch
977	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0477** W/lb	Typisch
978	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0641** W/lb	Typisch
979	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0659** W/lb	Typisch
980	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0854** W/lb	Typisch
981	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0829** W/lb	Typisch
982	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.107** W/lb	Typisch
983	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.104** W/lb	Typisch
984	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.132** W/lb	Typisch
985	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.128** W/lb	Typisch
986	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Typisch
987	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.159** W/lb	Typisch
988	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Typisch
989	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.189** W/lb	Typisch
990	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.223** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
991	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Typisch
992	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.263** W/lb	Typisch
993	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Typisch
994	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.340** W/lb	Garantierter Höchstwert
995	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Typisch
996	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Typisch
997	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.311** W/lb	Typisch
998	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.374** W/lb	Typisch
999	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.363** W/lb	Typisch
1000	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.530** W/lb	Garantierter Höchstwert
1001	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.455** W/lb	Typisch
1002	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.457** W/lb	Typisch
1003	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.468** W/lb	Typisch
1004	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.609** W/lb	Typisch
1005	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.631** W/lb	Typisch
1006	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.824** W/lb	Typisch
1007	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.795** W/lb	Typisch
1008	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00458** VA/lb	Typisch
1009	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00413** VA/lb	Typisch
1010	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0139** VA/lb	Typisch
1011	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0152** VA/lb	Typisch
1012	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** VA/lb	Typisch
1013	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0279** VA/lb	Typisch
1014	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0449** VA/lb	Typisch
1015	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** VA/lb	Typisch
1016	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0683** VA/lb	Typisch
1017	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0645** VA/lb	Typisch
1018	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0910** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1019	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0862** VA/lb	Typisch
1020	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** VA/lb	Typisch
1021	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Typisch
1022	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.136** VA/lb	Typisch
1023	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Typisch
1024	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Typisch
1025	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.165** VA/lb	Typisch
1026	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.207** VA/lb	Typisch
1027	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.196** VA/lb	Typisch
1028	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.244** VA/lb	Typisch
1029	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.232** VA/lb	Typisch
1030	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Typisch
1031	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Typisch
1032	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.325** VA/lb	Typisch
1033	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Typisch
1034	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.392** VA/lb	Typisch
1035	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.410** VA/lb	Typisch
1036	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.521** VA/lb	Typisch
1037	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.494** VA/lb	Typisch
1038	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Typisch
1039	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** VA/lb	Typisch
1040	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** VA/lb	Typisch
1041	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** VA/lb	Typisch
1042	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.19** VA/lb	Typisch
1043	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.24** VA/lb	Typisch
1044	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**11.7** VA/lb	Typisch
1045	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Typisch
1046	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00155** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1047	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00576** W/lb	Typisch
1048	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0126** W/lb	Typisch
1049	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0219** W/lb	Typisch
1050	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Typisch
1051	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0478** W/lb	Typisch
1052	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0643** W/lb	Typisch
1053	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0833** W/lb	Typisch
1054	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.105** W/lb	Typisch
1055	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.129** W/lb	Typisch
1056	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.155** W/lb	Typisch
1057	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.185** W/lb	Typisch
1058	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.219** W/lb	Typisch
1059	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.258** W/lb	Typisch
1060	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.313** W/lb	Garantierter Höchstwert
1061	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Typisch
1062	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Typisch
1063	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Typisch
1064	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.477** W/lb	Garantierter Höchstwert
1065	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Typisch
1066	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Typisch
1067	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.617** W/lb	Typisch
1068	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.805** W/lb	Typisch
1069	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00403** VA/lb	Typisch
1070	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Typisch
1071	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Typisch
1072	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0434** VA/lb	Typisch
1073	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0622** VA/lb	Typisch
1074	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0834** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1075	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.107** VA/lb	Typisch
1076	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.132** VA/lb	Typisch
1077	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.160** VA/lb	Typisch
1078	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Typisch
1079	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.227** VA/lb	Typisch
1080	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.268** VA/lb	Typisch
1081	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.319** VA/lb	Typisch
1082	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.387** VA/lb	Typisch
1083	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.491** VA/lb	Typisch
1084	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.686** VA/lb	Typisch
1085	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** VA/lb	Typisch
1086	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.23** VA/lb	Typisch
1087	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Typisch
1088	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Typisch
1089	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00556** W/lb	Typisch
1090	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0122** W/lb	Typisch
1091	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0212** W/lb	Typisch
1092	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0326** W/lb	Typisch
1093	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0465** W/lb	Typisch
1094	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0628** W/lb	Typisch
1095	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0817** W/lb	Typisch
1096	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Typisch
1097	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Typisch
1098	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Typisch
1099	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.184** W/lb	Typisch
1100	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Typisch
1101	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.256** W/lb	Typisch
1102	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.316** W/lb	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1103	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Typisch
1104	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Typisch
1105	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Typisch
1106	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.484** W/lb	Garantierter Höchstwert
1107	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.465** W/lb	Typisch
1108	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.464** W/lb	Typisch
1109	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.627** W/lb	Typisch
1110	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.806** W/lb	Typisch
1111	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00336** VA/lb	Typisch
1112	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0112** VA/lb	Typisch
1113	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0225** VA/lb	Typisch
1114	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0364** VA/lb	Typisch
1115	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0524** VA/lb	Typisch
1116	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0706** VA/lb	Typisch
1117	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0908** VA/lb	Typisch
1118	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.113** VA/lb	Typisch
1119	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** VA/lb	Typisch
1120	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** VA/lb	Typisch
1121	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.197** VA/lb	Typisch
1122	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.235** VA/lb	Typisch
1123	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** VA/lb	Typisch
1124	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.344** VA/lb	Typisch
1125	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.441** VA/lb	Typisch
1126	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.627** VA/lb	Typisch
1127	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Typisch
1128	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/lb	Typisch
1129	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Typisch
1130	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00150** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1131	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0056** W/lb	Typisch
1132	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0123** W/lb	Typisch
1133	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0214** W/lb	Typisch
1134	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0329** W/lb	Typisch
1135	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0469** W/lb	Typisch
1136	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0633** W/lb	Typisch
1137	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0821** W/lb	Typisch
1138	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Typisch
1139	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Typisch
1140	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Typisch
1141	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Typisch
1142	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Typisch
1143	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Typisch
1144	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Garantierter Höchstwert
1145	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Typisch
1146	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Typisch
1147	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.360** W/lb	Typisch
1148	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.453** W/lb	Garantierter Höchstwert
1149	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Typisch
1150	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Typisch
1151	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.603** W/lb	Typisch
1152	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.796** W/lb	Typisch
1153	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00379** VA/lb	Typisch
1154	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0127** VA/lb	Typisch
1155	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0255** VA/lb	Typisch
1156	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0412** VA/lb	Typisch
1157	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0593** VA/lb	Typisch
1158	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0796** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1159	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.102** VA/lb	Typisch
1160	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Typisch
1161	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.154** VA/lb	Typisch
1162	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.184** VA/lb	Typisch
1163	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.218** VA/lb	Typisch
1164	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.257** VA/lb	Typisch
1165	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.306** VA/lb	Typisch
1166	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.370** VA/lb	Typisch
1167	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.469** VA/lb	Typisch
1168	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.652** VA/lb	Typisch
1169	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Typisch
1170	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Typisch
1171	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.4** VA/lb	Typisch
1172	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00189** W/lb	Typisch
1173	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00183** W/lb	Typisch
1174	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00702** W/lb	Typisch
1175	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00707** W/lb	Typisch
1176	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Typisch
1177	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0153** W/lb	Typisch
1178	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0264** W/lb	Typisch
1179	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Typisch
1180	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Typisch
1181	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0400** W/lb	Typisch
1182	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0564** W/lb	Typisch
1183	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0568** W/lb	Typisch
1184	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0761** W/lb	Typisch
1185	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0753** W/lb	Typisch
1186	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0968** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1187	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0981** W/lb	Typisch
1188	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.121** W/lb	Typisch
1189	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.123** W/lb	Typisch
1190	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.151** W/lb	Typisch
1191	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.148** W/lb	Typisch
1192	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.179** W/lb	Typisch
1193	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.182** W/lb	Typisch
1194	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.217** W/lb	Typisch
1195	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.214** W/lb	Typisch
1196	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Typisch
1197	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.253** W/lb	Typisch
1198	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.298** W/lb	Typisch
1199	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.300** W/lb	Typisch
1200	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Garantierter Höchstwert
1201	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.354** W/lb	Typisch
1202	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.353** W/lb	Typisch
1203	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Typisch
1204	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.421** W/lb	Typisch
1205	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.418** W/lb	Typisch
1206	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Garantierter Höchstwert
1207	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.520** W/lb	Typisch
1208	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.518** W/lb	Typisch
1209	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.514** W/lb	Typisch
1210	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.680** W/lb	Typisch
1211	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.658** W/lb	Typisch
1212	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.770** W/lb	Typisch
1213	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.845** W/lb	Typisch
1214	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00424** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1215	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00472** VA/lb	Typisch
1216	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0141** VA/lb	Typisch
1217	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0154** VA/lb	Typisch
1218	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Typisch
1219	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** VA/lb	Typisch
1220	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0457** VA/lb	Typisch
1221	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0488** VA/lb	Typisch
1222	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Typisch
1223	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0699** VA/lb	Typisch
1224	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0937** VA/lb	Typisch
1225	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Typisch
1226	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Typisch
1227	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.120** VA/lb	Typisch
1228	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** VA/lb	Typisch
1229	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.149** VA/lb	Typisch
1230	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.181** VA/lb	Typisch
1231	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Typisch
1232	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.208** VA/lb	Typisch
1233	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.218** VA/lb	Typisch
1234	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Typisch
1235	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.248** VA/lb	Typisch
1236	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.294** VA/lb	Typisch
1237	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.306** VA/lb	Typisch
1238	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.365** VA/lb	Typisch
1239	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.351** VA/lb	Typisch
1240	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.424** VA/lb	Typisch
1241	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.437** VA/lb	Typisch
1242	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1243	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.533** VA/lb	Typisch
1244	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** VA/lb	Typisch
1245	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.726** VA/lb	Typisch
1246	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** VA/lb	Typisch
1247	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Typisch
1248	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.72** VA/lb	Typisch
1249	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.50** VA/lb	Typisch
1250	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.4** VA/lb	Typisch
1251	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**16.4** VA/lb	Typisch
1252	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Typisch
1253	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00719** W/lb	Typisch
1254	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0155** W/lb	Typisch
1255	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Typisch
1256	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Typisch
1257	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0565** W/lb	Typisch
1258	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0756** W/lb	Typisch
1259	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0976** W/lb	Typisch
1260	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.122** W/lb	Typisch
1261	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.150** W/lb	Typisch
1262	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.181** W/lb	Typisch
1263	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.216** W/lb	Typisch
1264	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Typisch
1265	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.299** W/lb	Typisch
1266	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Garantierter Höchstwert
1267	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.352** W/lb	Typisch
1268	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Typisch
1269	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.423** W/lb	Typisch
1270	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1271	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.527** W/lb	Typisch
1272	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.525** W/lb	Typisch
1273	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.688** W/lb	Typisch
1274	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.876** W/lb	Typisch
1275	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00378** VA/lb	Typisch
1276	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0125** VA/lb	Typisch
1277	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0249** VA/lb	Typisch
1278	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0403** VA/lb	Typisch
1279	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** VA/lb	Typisch
1280	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0786** VA/lb	Typisch
1281	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Typisch
1282	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Typisch
1283	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** VA/lb	Typisch
1284	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.186** VA/lb	Typisch
1285	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.221** VA/lb	Typisch
1286	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.262** VA/lb	Typisch
1287	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.310** VA/lb	Typisch
1288	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.371** VA/lb	Typisch
1289	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.459** VA/lb	Typisch
1290	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.613** VA/lb	Typisch
1291	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** VA/lb	Typisch
1292	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.90** VA/lb	Typisch
1293	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Typisch
1294	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Typisch
1295	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Typisch
1296	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0075** W/lb	Typisch
1297	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00757** W/lb	Typisch
1298	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1299	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0165** W/lb	Typisch
1300	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0286** W/lb	Typisch
1301	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Typisch
1302	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Typisch
1303	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Typisch
1304	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0617** W/lb	Typisch
1305	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0620** W/lb	Typisch
1306	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0833** W/lb	Typisch
1307	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0828** W/lb	Typisch
1308	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Typisch
1309	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Typisch
1310	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Typisch
1311	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.134** W/lb	Typisch
1312	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.165** W/lb	Typisch
1313	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Typisch
1314	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.199** W/lb	Typisch
1315	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Typisch
1316	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Typisch
1317	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.240** W/lb	Typisch
1318	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Typisch
1319	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** W/lb	Typisch
1320	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** W/lb	Typisch
1321	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.330** W/lb	Typisch
1322	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Garantierter Höchstwert
1323	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Typisch
1324	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Typisch
1325	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Typisch
1326	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.462** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1327	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.463** W/lb	Typisch
1328	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Garantierter Höchstwert
1329	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.563** W/lb	Typisch
1330	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Typisch
1331	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Typisch
1332	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.719** W/lb	Typisch
1333	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.717** W/lb	Typisch
1334	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.898** W/lb	Typisch
1335	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.895** W/lb	Typisch
1336	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00398** VA/lb	Typisch
1337	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00418** VA/lb	Typisch
1338	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0138** VA/lb	Typisch
1339	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Typisch
1340	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** VA/lb	Typisch
1341	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** VA/lb	Typisch
1342	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0448** VA/lb	Typisch
1343	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0447** VA/lb	Typisch
1344	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0652** VA/lb	Typisch
1345	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0650** VA/lb	Typisch
1346	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0882** VA/lb	Typisch
1347	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Typisch
1348	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Typisch
1349	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Typisch
1350	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.144** VA/lb	Typisch
1351	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** VA/lb	Typisch
1352	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** VA/lb	Typisch
1353	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.177** VA/lb	Typisch
1354	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1355	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Typisch
1356	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.259** VA/lb	Typisch
1357	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Typisch
1358	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Typisch
1359	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Typisch
1360	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Typisch
1361	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** VA/lb	Typisch
1362	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.452** VA/lb	Typisch
1363	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Typisch
1364	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Typisch
1365	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.572** VA/lb	Typisch
1366	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.783** VA/lb	Typisch
1367	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.788** VA/lb	Typisch
1368	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** VA/lb	Typisch
1369	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Typisch
1370	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.11** VA/lb	Typisch
1371	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.76** VA/lb	Typisch
1372	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Typisch
1373	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Typisch
1374	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00212** W/lb	Typisch
1375	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00789** W/lb	Typisch
1376	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0170** W/lb	Typisch
1377	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0293** W/lb	Typisch
1378	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0446** W/lb	Typisch
1379	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0631** W/lb	Typisch
1380	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0847** W/lb	Typisch
1381	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.109** W/lb	Typisch
1382	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1383	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.169** W/lb	Typisch
1384	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.204** W/lb	Typisch
1385	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.242** W/lb	Typisch
1386	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Typisch
1387	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.334** W/lb	Typisch
1388	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Garantierter Höchstwert
1389	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Typisch
1390	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Typisch
1391	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Typisch
1392	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Garantierter Höchstwert
1393	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.569** W/lb	Typisch
1394	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Typisch
1395	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.723** W/lb	Typisch
1396	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.899** W/lb	Typisch
1397	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00346** VA/lb	Typisch
1398	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Typisch
1399	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0233** VA/lb	Typisch
1400	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0383** VA/lb	Typisch
1401	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** VA/lb	Typisch
1402	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0770** VA/lb	Typisch
1403	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Typisch
1404	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.128** VA/lb	Typisch
1405	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Typisch
1406	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Typisch
1407	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** VA/lb	Typisch
1408	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Typisch
1409	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.327** VA/lb	Typisch
1410	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.396** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1411	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.498** VA/lb	Typisch
1412	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Typisch
1413	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** VA/lb	Typisch
1414	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.67** VA/lb	Typisch
1415	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Typisch
1416	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00251** W/lb	Typisch
1417	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00247** W/lb	Typisch
1418	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00921** W/lb	Typisch
1419	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Typisch
1420	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0199** W/lb	Typisch
1421	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0197** W/lb	Typisch
1422	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0338** W/lb	Typisch
1423	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0342** W/lb	Typisch
1424	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0518** W/lb	Typisch
1425	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0513** W/lb	Typisch
1426	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0728** W/lb	Typisch
1427	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0721** W/lb	Typisch
1428	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0971** W/lb	Typisch
1429	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0964** W/lb	Typisch
1430	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.125** W/lb	Typisch
1431	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.124** W/lb	Typisch
1432	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** W/lb	Typisch
1433	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.156** W/lb	Typisch
1434	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** W/lb	Typisch
1435	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.190** W/lb	Typisch
1436	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** W/lb	Typisch
1437	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.229** W/lb	Typisch
1438	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1439	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Typisch
1440	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.321** W/lb	Typisch
1441	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.322** W/lb	Typisch
1442	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.376** W/lb	Typisch
1443	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.375** W/lb	Typisch
1444	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Garantierter Höchstwert
1445	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Typisch
1446	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Typisch
1447	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.437** W/lb	Typisch
1448	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Typisch
1449	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.517** W/lb	Typisch
1450	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Garantierter Höchstwert
1451	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.627** W/lb	Typisch
1452	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.612** W/lb	Typisch
1453	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.625** W/lb	Typisch
1454	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.765** W/lb	Typisch
1455	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.776** W/lb	Typisch
1456	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.943** W/lb	Typisch
1457	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.921** W/lb	Typisch
1458	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00406** VA/lb	Typisch
1459	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00393** VA/lb	Typisch
1460	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Typisch
1461	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0132** VA/lb	Typisch
1462	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0270** VA/lb	Typisch
1463	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** VA/lb	Typisch
1464	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0443** VA/lb	Typisch
1465	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0440** VA/lb	Typisch
1466	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0648** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1467	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0651** VA/lb	Typisch
1468	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0889** VA/lb	Typisch
1469	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0893** VA/lb	Typisch
1470	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.117** VA/lb	Typisch
1471	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Typisch
1472	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.147** VA/lb	Typisch
1473	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.148** VA/lb	Typisch
1474	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** VA/lb	Typisch
1475	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.183** VA/lb	Typisch
1476	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.222** VA/lb	Typisch
1477	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** VA/lb	Typisch
1478	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.264** VA/lb	Typisch
1479	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** VA/lb	Typisch
1480	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** VA/lb	Typisch
1481	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** VA/lb	Typisch
1482	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.379** VA/lb	Typisch
1483	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Typisch
1484	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.444** VA/lb	Typisch
1485	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Typisch
1486	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.544** VA/lb	Typisch
1487	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.571** VA/lb	Typisch
1488	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.713** VA/lb	Typisch
1489	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.761** VA/lb	Typisch
1490	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** VA/lb	Typisch
1491	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.38** VA/lb	Typisch
1492	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Typisch
1493	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.16** VA/lb	Typisch
1494	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.2** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1495	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.4** VA/lb	Typisch
1496	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00261** W/lb	Typisch
1497	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00956** W/lb	Typisch
1498	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Typisch
1499	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0350** W/lb	Typisch
1500	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Typisch
1501	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0741** W/lb	Typisch
1502	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0988** W/lb	Typisch
1503	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Typisch
1504	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Typisch
1505	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.194** W/lb	Typisch
1506	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.233** W/lb	Typisch
1507	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.276** W/lb	Typisch
1508	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.324** W/lb	Typisch
1509	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.378** W/lb	Typisch
1510	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Garantierter Höchstwert
1511	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.439** W/lb	Typisch
1512	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Typisch
1513	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Typisch
1514	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Garantierter Höchstwert
1515	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.614** W/lb	Typisch
1516	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.611** W/lb	Typisch
1517	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Typisch
1518	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.953** W/lb	Typisch
1519	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00367** VA/lb	Typisch
1520	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** VA/lb	Typisch
1521	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0253** VA/lb	Typisch
1522	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0418** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1523	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0618** VA/lb	Typisch
1524	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0850** VA/lb	Typisch
1525	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.112** VA/lb	Typisch
1526	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.141** VA/lb	Typisch
1527	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Typisch
1528	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1 T (B)	**0.212** VA/lb	Typisch
1529	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.254** VA/lb	Typisch
1530	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.300** VA/lb	Typisch
1531	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.354** VA/lb	Typisch
1532	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.420** VA/lb	Typisch
1533	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.509** VA/lb	Typisch
1534	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.658** VA/lb	Typisch
1535	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.04** VA/lb	Typisch
1536	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.04** VA/lb	Typisch
1537	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.8** VA/lb	Typisch
1538	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00269** W/kg	Typisch
1539	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01022** W/kg	Typisch
1540	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0223** W/kg	Typisch
1541	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0394** W/kg	Typisch
1542	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0609** W/kg	Typisch
1543	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0864** W/kg	Typisch
1544	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1160** W/kg	Typisch
1545	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1500** W/kg	Typisch
1546	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1883** W/kg	Typisch
1547	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.232** W/kg	Typisch
1548	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.280** W/kg	Typisch
1549	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.334** W/kg	Typisch
1550	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.394** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1551	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.460** W/kg	Typisch
1552	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.536** W/kg	Typisch
1553	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Typisch
1554	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.619** W/kg	Typisch
1555	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
1556	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Typisch
1557	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.730** W/kg	Typisch
1558	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.893** W/kg	Typisch
1559	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.242** W/kg	Typisch
1560	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00314** W/kg	Typisch
1561	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01202** W/kg	Typisch
1562	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0264** W/kg	Typisch
1563	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0462** W/kg	Typisch
1564	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0712** W/kg	Typisch
1565	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1010** W/kg	Typisch
1566	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1359** W/kg	Typisch
1567	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1761** W/kg	Typisch
1568	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.2220** W/kg	Typisch
1569	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1 T (B)	**0.273** W/kg	Typisch
1570	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.330** W/kg	Typisch
1571	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.393** W/kg	Typisch
1572	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.462** W/kg	Typisch
1573	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** W/kg	Typisch
1574	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.619** W/kg	Typisch
1575	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Typisch
1576	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** W/kg	Typisch
1577	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
1578	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1579	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
1580	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.007** W/kg	Typisch
1581	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.362** W/kg	Typisch
1582	**23JG110** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
1583	**23JG110** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
1584	**23JG110** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch
1585	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typisch
1586	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
1587	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
1588	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
1589	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
1590	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
1591	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
1592	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
1593	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
1594	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typisch
1595	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
1596	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch
1597	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typisch
1598	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
1599	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
1600	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typisch
1601	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
1602	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
1603	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typisch
1604	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
1605	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
1606	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1607	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
1608	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
1609	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Typisch
1610	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
1611	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
1612	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typisch
1613	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
1614	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
1615	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typisch
1616	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
1617	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
1618	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typisch
1619	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
1620	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
1621	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typisch
1622	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
1623	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
1624	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Typisch
1625	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
1626	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
1627	**27JG120** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
1628	**27JG120** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
1629	**27JG120** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
1630	**27JG130** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
1631	**27JG130** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
1632	**27JG130** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typisch
1633	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typisch
1634	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1635	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
1636	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
1637	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
1638	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typisch
1639	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
1640	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
1641	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
1642	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
1643	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
1644	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
1645	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
1646	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
1647	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
1648	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
1649	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
1650	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
1651	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typisch
1652	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
1653	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
1654	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typisch
1655	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
1656	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
1657	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typisch
1658	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
1659	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
1660	**30JG120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
1661	**30JG120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
1662	**30JG120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1663	**30JG130** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
1664	**30JG130** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
1665	**30JG130** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
1666	**30JG140** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
1667	**30JG140** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Garantierter Höchstwert
1668	**30JG140** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Typisch
1669	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
1670	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
1671	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typisch
1672	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
1673	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
1674	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Typisch
1675	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
1676	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
1677	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
1678	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
1679	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
1680	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
1681	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
1682	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
1683	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Typisch
1684	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
1685	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
1686	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch
1687	**35JG135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
1688	**35JG135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Garantierter Höchstwert
1689	**35JG135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.33** W/kg	Typisch
1690	**35JG145** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1691	**35JG145** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
1692	**35JG145** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Typisch
1693	**35JG155** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
1694	**35JG155** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Garantierter Höchstwert
1695	**35JG155** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typisch
1696	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
1697	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
1698	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typisch
1699	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
1700	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
1701	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typisch
1702	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
1703	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Garantierter Höchstwert
1704	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Typisch
1705	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
1706	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
1707	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Typisch
1708	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
1709	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
1710	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
1711	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Garantierter Höchstwert
1712	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typisch
1713	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
1714	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
1715	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Garantierter Höchstwert
1716	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
1717	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Garantierter Höchstwert
1718	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1719	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Garantierter Höchstwert
1720	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
1721	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
1722	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
1723	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Garantierter Höchstwert
1724	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
1725	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Garantierter Höchstwert
1726	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Typisch
1727	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
1728	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
1729	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Garantierter Höchstwert
1730	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
1731	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Garantierter Höchstwert
1732	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
1733	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Garantierter Höchstwert
1734	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
1735	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
1736	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
1737	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Garantierter Höchstwert
1738	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typisch
1739	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
1740	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
1741	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert
1742	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
1743	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Garantierter Höchstwert
1744	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
1745	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
1746	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1747	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
1748	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
1749	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Garantierter Höchstwert
1750	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Typisch
1751	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Garantierter Höchstwert
1752	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
1753	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Garantierter Höchstwert
1754	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
1755	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Garantierter Höchstwert
1756	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
1757	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantierter Höchstwert
1758	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typisch
1759	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
1760	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
1761	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
1762	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
1763	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Garantierter Höchstwert
1764	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
1765	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
1766	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Typisch
1767	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Garantierter Höchstwert
1768	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
1769	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
1770	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Typisch
1771	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Garantierter Höchstwert
1772	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
1773	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.57** W/kg	Garantierter Höchstwert
1774	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1775	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.47** W/kg	Typisch
1776	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
1777	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.64** W/kg	Typisch
1778	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.50** W/kg	Typisch
1779	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
1780	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	Typisch
1781	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	Typisch
1782	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
1783	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.71** W/kg	Typisch
1784	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.51** W/kg	Typisch
1785	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
1786	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.69** W/kg	Typisch
1787	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Typisch
1788	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
1789	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Typisch
1790	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	Typisch
1791	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
1792	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.79** W/kg	Typisch
1793	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Typisch
1794	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
1795	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.82** W/kg	Typisch
1796	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Typisch
1797	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
1798	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Typisch
1799	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	Typisch
1800	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
1801	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	Typisch
1802	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1803	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
1804	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.72** W/kg	Typisch
1805	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	Typisch
1806	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
1807	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Typisch
1808	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Typisch
1809	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
1810	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	Typisch
1811	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Typisch
1812	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
1813	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
1814	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Typisch
1815	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
1816	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Typisch
1817	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	Typisch
1818	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
1819	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Typisch
1820	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Typisch
1821	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
1822	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	Typisch
1823	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Typisch
1824	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
1825	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
1826	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Typisch
1827	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
1828	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Typisch
1829	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Typisch
1830	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1831	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
1832	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	Typisch
1833	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
1834	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Typisch
1835	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Typisch
1836	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
1837	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Typisch
1838	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Typisch
1839	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
1840	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Typisch
1841	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
1842	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
1843	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Typisch
1844	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Typisch
1845	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
1846	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Typisch
1847	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	Typisch
1848	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
1849	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Typisch
1850	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Typisch
1851	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
1852	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Typisch
1853	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Typisch
1854	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
1855	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Typisch
1856	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Typisch
1857	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
1858	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1859	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Typisch
1860	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
1861	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Typisch
1862	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Typisch
1863	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
1864	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Typisch
1865	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Typisch
1866	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
1867	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Typisch
1868	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typisch
1869	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
1870	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Typisch
1871	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Typisch
1872	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Garantierter Höchstwert
1873	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Typisch
1874	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Typisch
1875	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
1876	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Typisch
1877	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Typisch
1878	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
1879	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
1880	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Typisch
1881	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
1882	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Typisch
1883	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Typisch
1884	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
1885	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Typisch
1886	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1887	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
1888	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Typisch
1889	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Typisch
1890	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Garantierter Höchstwert
1891	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Typisch
1892	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Typisch
1893	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
1894	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Typisch
1895	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
1896	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Garantierter Höchstwert
1897	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Typisch
1898	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Typisch
1899	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
1900	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Typisch
1901	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Typisch
1902	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
1903	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Typisch
1904	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Typisch
1905	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
1906	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** W/kg	Typisch
1907	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Typisch
1908	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Garantierter Höchstwert
1909	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Typisch
1910	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Typisch
1911	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
1912	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Typisch
1913	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Typisch
1914	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1915	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Typisch
1916	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Typisch
1917	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
1918	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
1919	**M-1** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Garantierter Höchstwert
1920	**M-1** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Typisch
1921	**M-1** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.02** W/kg	Typisch
1922	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Typisch
1923	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Garantierter Höchstwert
1924	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Typisch
1925	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Typisch
1926	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Garantierter Höchstwert
1927	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Typisch
1928	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Typisch
1929	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Garantierter Höchstwert
1930	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Typisch
1931	**M-2** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
1932	**M-2** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Typisch
1933	**M-2** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Typisch
1934	**M-3** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Garantierter Höchstwert
1935	**M-3** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Typisch
1936	**M-3** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Typisch
1937	**M-3** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
1938	**M-3** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Typisch
1939	**M-3** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Typisch
1940	**M-3** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
1941	**M-3** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
1942	**M-3** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1943	**M-4** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	Garantierter Höchstwert
1944	**M-4** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
1945	**M-4** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Typisch
1946	**M-4** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
1947	**M-4** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typisch
1948	**M-4** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Typisch
1949	**M-5** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Garantierter Höchstwert
1950	**M-5** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	Typisch
1951	**M-5** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Typisch
1952	**M-5** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Garantierter Höchstwert
1953	**M-5** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.96** W/kg	Typisch
1954	**M-5** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Typisch
1955	**M-6** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.11** W/kg	Garantierter Höchstwert
1956	**M-6** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
1957	**M-6** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Typisch
1958	**M100-23P** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
1959	**M100-23P** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.98** W/kg	Typisch
1960	**M100-27P** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
1961	**M100-27P** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Typisch
1962	**M105-30P** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
1963	**M105-30P** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.04** W/kg	Typisch
1964	**M110-23S** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
1965	**M110-23S** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.03** W/kg	Typisch
1966	**M110-27P** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1967	**M110-27P** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.07** W/kg	Typisch
1968	**M110-30P** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
1969	**M110-30P** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.07** W/kg	Typisch
1970	**M120-27S** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
1971	**M120-27S** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.13** W/kg	Typisch
1972	**M120-30S** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
1973	**M120-30S** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Typisch
1974	**M130-30S** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
1975	**M130-30S** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.26** W/kg	Typisch
1976	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
1977	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.89** W/kg	Typisch
1978	**M95-23P** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
1979	**M95-23P** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.93** W/kg	Typisch
1980	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
1981	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.945** W/kg	Typisch
1982	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
1983	**T100-23D** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
1984	**T100-27D** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
1985	**T105-27S** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1986	**T105-27S** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.02** W/kg	Typisch
1987	**T105-30D** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
1988	**T110-23S** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
1989	**T110-27S** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
1990	**T111-30S** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.11** W/kg	Garantierter Höchstwert
1991	**T120-27S** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
1992	**T120-30S** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
1993	**T130-30S** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
1994	**T95-23D** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
1995	**T95-27D** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
1996	**23PH085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Typisch
1997	**23PH085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
1998	**23PH085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
1999	**23PH090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Typisch
2000	**23PH090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2001	**23PH090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Typisch
2002	**23PH095** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Typisch
2003	**23PH095** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2004	**23PH095** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Typisch
2005	**23PHD080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Typisch
2006	**23PHD080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
2007	**23PHD080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Typisch
2008	**23PHD085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	Typisch
2009	**23PHD085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2010	**23PHD085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Typisch
2011	**23PHD090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Typisch
2012	**23PHD090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2013	**23PHD090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
2014	**23PHE080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Typisch
2015	**23PHE080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
2016	**23PHE080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Typisch
2017	**23PHE085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Typisch
2018	**23PHE085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
2019	**23PHE085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Typisch
2020	**27PG130** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Typisch
2021	**27PG130** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
2022	**27PG130** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Typisch
2023	**27PH095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Typisch
2024	**27PH095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2025	**27PH095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Typisch
2026	**27PH100** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Typisch
2027	**27PH100** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2028	**27PH100** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Typisch
2029	**27PHD085** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Typisch
2030	**27PHD085** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
2031	**27PHD085** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Typisch
2032	**27PHD090** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Typisch
2033	**27PHD090** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2034	**27PHD090** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Typisch
2035	**27PHD095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Typisch
2036	**27PHD095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2037	**27PHD095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2038	**30PG120** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
2039	**30PG120** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
2040	**30PG120** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Typisch
2041	**30PG130** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.87** W/kg	Typisch
2042	**30PG130** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
2043	**30PG130** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Typisch
2044	**30PH100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Typisch
2045	**30PH100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2046	**30PH100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Typisch
2047	**30PH105** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Typisch
2048	**30PH105** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
2049	**30PH105** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
2050	**30PHD095** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Typisch
2051	**30PHD095** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2052	**30PHD095** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Typisch
2053	**30PHD100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Typisch
2054	**30PHD100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2055	**30PHD100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Typisch
2056	**35PG145** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Typisch
2057	**35PG145** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
2058	**35PG145** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Typisch
2059	**35PG155** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
2060	**35PG155** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Garantierter Höchstwert
2061	**35PG155** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Typisch
2062	**15SQH085** Shougang	0.15	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.60** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2063	**15SQH085** Shougang	0.15	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.82** W/kg	Typisch
2064	**18SQG075** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.55** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2065	**18SQG075** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
2066	**18SQG075** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.74** W/kg	Typisch
2067	**18SQG080** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.58** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2068	**18SQG080** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
2069	**18SQG080** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.79** W/kg	Typisch
2070	**18SQG085** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2071	**18SQG085** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
2072	**18SQG085** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.83** W/kg	Typisch
2073	**18SQG090** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2074	**18SQG090** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2075	**18SQG090** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.87** W/kg	Typisch
2076	**18SQGD060** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.44** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2077	**18SQGD060** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.60** W/kg	Garantierter Höchstwert
2078	**18SQGD060** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.59** W/kg	Typisch
2079	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.44** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2080	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.59** W/kg	Typisch
2081	**18SQGD065** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.46** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2082	**18SQGD065** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
2083	**18SQGD065** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.64** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2084	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.46** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2085	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.64** W/kg	Typisch
2086	**18SQGD070** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.49** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2087	**18SQGD070** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
2088	**18SQGD070** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.68** W/kg	Typisch
2089	**18SQGD075** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.52** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2090	**18SQGD075** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
2091	**18SQGD075** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.73** W/kg	Typisch
2092	**18SQH085** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2093	**18SQH085** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.83** W/kg	Typisch
2094	**20SQG075** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.56** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2095	**20SQG075** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
2096	**20SQG075** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.74** W/kg	Typisch
2097	**20SQG080** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.59** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2098	**20SQG080** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
2099	**20SQG080** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.79** W/kg	Typisch
2100	**20SQG085** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2101	**20SQG085** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
2102	**20SQG085** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.83** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2103	**20SQG090** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.63** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2104	**20SQG090** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2105	**20SQG090** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.87** W/kg	Typisch
2106	**20SQG095** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.65** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2107	**20SQG095** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2108	**20SQG095** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.92** W/kg	Typisch
2109	**20SQGD060** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.44** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2110	**20SQGD060** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.60** W/kg	Garantierter Höchstwert
2111	**20SQGD060** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.59** W/kg	Typisch
2112	**20SQGD065** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.48** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2113	**20SQGD065** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
2114	**20SQGD065** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.64** W/kg	Typisch
2115	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.48** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2116	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.64** W/kg	Typisch
2117	**20SQGD070** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.50** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2118	**20SQGD070** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
2119	**20SQGD070** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.68** W/kg	Typisch
2120	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.50** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2121	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.68** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2122	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.50** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2123	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.68** W/kg	Typisch
2124	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.50** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2125	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.68** W/kg	Typisch
2126	**20SQGD075** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.52** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2127	**20SQGD075** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
2128	**20SQGD075** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.72** W/kg	Typisch
2129	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.52** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2130	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.72** W/kg	Typisch
2131	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.52** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2132	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.72** W/kg	Typisch
2133	**20SQGD080** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.55** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2134	**20SQGD080** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
2135	**20SQGD080** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.77** W/kg	Typisch
2136	**20SQH085** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2137	**20SQH085** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.83** W/kg	Typisch
2138	**23SQG080** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.60** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2139	**23SQG080** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
2140	**23SQG080** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2141	**23SQG085** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2142	**23SQG085** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
2143	**23SQG085** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.83** W/kg	Typisch
2144	**23SQG090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2145	**23SQG090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2146	**23SQG090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Typisch
2147	**23SQG095** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.66** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2148	**23SQG095** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2149	**23SQG095** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.88** W/kg	Typisch
2150	**23SQG100** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2151	**23SQG100** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2152	**23SQG100** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.92** W/kg	Typisch
2153	**23SQGD070** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.53** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2154	**23SQGD070** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
2155	**23SQGD070** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.70** W/kg	Typisch
2156	**23SQGD075** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.55** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2157	**23SQGD075** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
2158	**23SQGD075** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.73** W/kg	Typisch
2159	**23SQGD080** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.56** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2160	**23SQGD080** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
2161	**23SQGD080** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Typisch
2162	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.56** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2163	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Typisch
2164	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.56** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2165	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Typisch
2166	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.57** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2167	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.76** W/kg	Typisch
2168	**23SQGD085** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.59** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2169	**23SQGD085** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
2170	**23SQGD085** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Typisch
2171	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.59** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2172	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Typisch
2173	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.59** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2174	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Typisch
2175	**23SQGD090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2176	**23SQGD090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2177	**23SQGD090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Typisch
2178	**23SQH090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2179	**23SQH090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Typisch
2180	**27SQG090** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2181	**27SQG090** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2182	**27SQG090** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.89** W/kg	Typisch
2183	**27SQG095** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2184	**27SQG095** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2185	**27SQG095** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.92** W/kg	Typisch
2186	**27SQG100** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2187	**27SQG100** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2188	**27SQG100** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Typisch
2189	**27SQG110** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.70** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2190	**27SQG110** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
2191	**27SQG110** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Typisch
2192	**27SQGD080** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2193	**27SQGD080** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
2194	**27SQGD080** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Typisch
2195	**27SQGD085** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2196	**27SQGD085** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
2197	**27SQGD085** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.83** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2198	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2199	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.83** W/kg	Typisch
2200	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2201	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.83** W/kg	Typisch
2202	**27SQGD090** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2203	**27SQGD090** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2204	**27SQGD090** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Typisch
2205	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2206	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Typisch
2207	**27SQGD095** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2208	**27SQGD095** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2209	**27SQGD095** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Typisch
2210	**30SQG095** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.72** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2211	**30SQG095** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2212	**30SQG095** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Typisch
2213	**30SQG100** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2214	**30SQG100** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2215	**30SQG100** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.97** W/kg	Typisch
2216	**30SQG105** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.74** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2217	**30SQG105** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
2218	**30SQG105** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Typisch
2219	**30SQG120** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.77** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2220	**30SQG120** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
2221	**30SQG120** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.04** W/kg	Typisch
2222	**30SQGD090** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2223	**30SQGD090** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2224	**30SQGD090** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Typisch
2225	**30SQGD095** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2226	**30SQGD095** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2227	**30SQGD095** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.91** W/kg	Typisch
2228	**30SQGD100** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2229	**30SQGD100** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2230	**30SQGD100** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Typisch
2231	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2232	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Typisch
2233	**30SQGD105** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2234	**30SQGD105** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
2235	**30SQGD105** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.98** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2236	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.63** W/kg	Garantierter Höchstwert
2237	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.62** W/kg	Typisch
2238	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2239	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.89** W/kg	Typisch
2240	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.64** W/kg	Garantierter Höchstwert
2241	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.63** W/kg	Typisch
2242	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2243	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.93** W/kg	Typisch
2244	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.67** W/kg	Garantierter Höchstwert
2245	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.66** W/kg	Typisch
2246	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2247	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.98** W/kg	Typisch
2248	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
2249	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.73** W/kg	Typisch
2250	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
2251	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.03** W/kg	Typisch
2252	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.77** W/kg	Garantierter Höchstwert
2253	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.76** W/kg	Typisch
2254	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.07** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2255	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Typisch
2256	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
2257	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.73** W/kg	Typisch
2258	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
2259	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.07** W/kg	Typisch
2260	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
2261	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.77** W/kg	Typisch
2262	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
2263	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.07** W/kg	Typisch
2264	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
2265	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.77** W/kg	Typisch
2266	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.14** W/kg	Garantierter Höchstwert
2267	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.07** W/kg	Typisch
2268	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.82** W/kg	Garantierter Höchstwert
2269	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.81** W/kg	Typisch
2270	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.17** W/kg	Garantierter Höchstwert
2271	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.15** W/kg	Typisch
2272	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.77** W/kg	Garantierter Höchstwert
2273	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2274	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
2275	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.14** W/kg	Typisch
2276	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
2277	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.78** W/kg	Typisch
2278	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
2279	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.18** W/kg	Typisch
2280	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Garantierter Höchstwert
2281	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.83** W/kg	Typisch
2282	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert
2283	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.19** W/kg	Typisch
2284	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
2285	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.83** W/kg	Typisch
2286	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
2287	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.23** W/kg	Typisch
2288	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
2289	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Typisch
2290	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
2291	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.24** W/kg	Typisch
2292	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.93** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2293	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.92** W/kg	Typisch
2294	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
2295	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.25** W/kg	Typisch
2296	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.96** W/kg	Garantierter Höchstwert
2297	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Typisch
2298	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.40** W/kg	Garantierter Höchstwert
2299	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.34** W/kg	Typisch
2300	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
2301	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.57** W/kg	Typisch
2302	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
2303	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.78** W/kg	Typisch
2304	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.60** W/kg	Garantierter Höchstwert
2305	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.59** W/kg	Typisch
2306	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
2307	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.83** W/kg	Typisch
2308	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.62** W/kg	Garantierter Höchstwert
2309	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.61** W/kg	Typisch
2310	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2311	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.88** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2312	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.64** W/kg	Garantierter Höchstwert
2313	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.63** W/kg	Typisch
2314	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2315	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.93** W/kg	Typisch
2316	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.67** W/kg	Garantierter Höchstwert
2317	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.66** W/kg	Typisch
2318	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2319	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.98** W/kg	Typisch
2320	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.76** W/kg	Garantierter Höchstwert
2321	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Typisch
2322	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
2323	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.04** W/kg	Typisch
2324	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2325	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
2326	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
2327	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2328	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2329	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2330	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2331	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2332	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2333	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
2334	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
2335	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
2336	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
2337	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
2338	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.35** W/kg	Garantierter Höchstwert
2339	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
2340	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
2341	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
2342	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
2343	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
2344	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
2345	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
2346	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
2347	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2348	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2349	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2350	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2351	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2352	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2353	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
2354	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
2355	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
2356	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert

Kennwerte bei 60 Hz

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2357	**H100-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
2358	**H100-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
2359	**H105-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.38** W/kg	Garantierter Höchstwert
2360	**H110-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
2361	**H110-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.46** W/kg	Garantierter Höchstwert
2362	**H120-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
2363	**L080-23** Aperam	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
2364	**L085-23** Aperam	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
2365	**L085-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
2366	**L090-23** Aperam	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
2367	**L090-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2368	**L095-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
2369	**L100-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
2370	**R120-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
2371	**R130-27** Aperam	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.68** W/kg	Garantierter Höchstwert
2372	**R130-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.71** W/kg	Garantierter Höchstwert
2373	**R140-30** Aperam	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
2374	**18QG080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
2375	**18QG080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch
2376	**18QG085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Typisch
2377	**18QG085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
2378	**18QG095** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
2379	**18QG095** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
2380	**18RK065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
2381	**18RK065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
2382	**18RK070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
2383	**18RK070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
2384	**18RK075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typisch
2385	**18RK075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
2386	**18RK085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
2387	**18RK085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Typisch
2388	**20QG080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
2389	**20QG080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
2390	**20QG085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
2391	**20QG085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typisch
2392	**20QG095** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2393	**20QG095** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
2394	**20RK070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
2395	**20RK070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
2396	**20RK075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
2397	**20RK075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
2398	**20RK085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
2399	**20RK085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
2400	**23Q110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
2401	**23Q110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
2402	**23QG085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
2403	**23QG085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typisch
2404	**23QG090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
2405	**23QG090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Typisch
2406	**23QG095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
2407	**23QG095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
2408	**23QG100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
2409	**23QG100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
2410	**23RK075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
2411	**23RK075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
2412	**23RK080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
2413	**23RK080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typisch
2414	**23RK085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch
2415	**23RK085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Typisch
2416	**23RK090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
2417	**23RK090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
2418	**23RK100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
2419	**23RK100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
2420	**27Q120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2421	**27Q120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Typisch
2422	**27QG090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
2423	**27QG090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
2424	**27QG095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
2425	**27QG095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typisch
2426	**27QG100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
2427	**27QG100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
2428	**27QG120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Typisch
2429	**27QG120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Typisch
2430	**27RK085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
2431	**27RK085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Typisch
2432	**27RK090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
2433	**27RK090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
2434	**27RK095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
2435	**27RK095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
2436	**27RK100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
2437	**27RK100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
2438	**30Q120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
2439	**30Q120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Typisch
2440	**30Q130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Typisch
2441	**30Q130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Typisch
2442	**30QG100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
2443	**30QG100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
2444	**30QG105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
2445	**30QG105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Typisch
2446	**30QG120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch
2447	**30QG120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Typisch
2448	**30RK095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2449	**30RK095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
2450	**30RK100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
2451	**30RK100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
2452	**30RK105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Typisch
2453	**30RK105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Typisch
2454	**35Q145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
2455	**35Q145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Typisch
2456	**35Q155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Typisch
2457	**35Q155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Typisch
2458	**35QG135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Typisch
2459	**35QG135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Typisch
2460	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2461	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
2462	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Garantierter Höchstwert
2463	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
2464	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2465	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
2466	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantierter Höchstwert
2467	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Typisch
2468	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2469	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
2470	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Garantierter Höchstwert
2471	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
2472	**B18P085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2473	**B18P085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
2474	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2475	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typisch
2476	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2477	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
2478	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2479	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typisch
2480	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
2481	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch
2482	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2483	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typisch
2484	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
2485	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
2486	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2487	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typisch
2488	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
2489	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
2490	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2491	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
2492	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2493	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
2494	**B20HS075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2495	**B20HS075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantierter Höchstwert
2496	**B20HS080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2497	**B20HS080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
2498	**B20HS085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2499	**B20HS085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
2500	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2501	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
2502	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantierter Höchstwert
2503	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
2504	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2505	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
2506	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
2507	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typisch
2508	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2509	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
2510	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Garantierter Höchstwert
2511	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
2512	**B20PD080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2513	**B20PD080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
2514	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2515	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
2516	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Garantierter Höchstwert
2517	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
2518	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2519	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
2520	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
2521	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
2522	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2523	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typisch
2524	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantierter Höchstwert
2525	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
2526	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2527	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
2528	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
2529	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
2530	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2531	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
2532	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2533	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
2534	**B20R085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2535	**B20R085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
2536	**B20RD065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2537	**B20RD065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantierter Höchstwert
2538	**B20RD070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2539	**B20RD070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Garantierter Höchstwert
2540	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2541	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
2542	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Garantierter Höchstwert
2543	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
2544	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2545	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
2546	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
2547	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
2548	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2549	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
2550	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
2551	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
2552	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2553	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
2554	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
2555	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Typisch
2556	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2557	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
2558	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
2559	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
2560	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2561	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
2562	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
2563	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
2564	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2565	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
2566	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
2567	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typisch
2568	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2569	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
2570	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
2571	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
2572	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2573	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
2574	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
2575	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
2576	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2577	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
2578	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
2579	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
2580	**B23PD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2581	**B23PD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
2582	**B23PD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2583	**B23PD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Garantierter Höchstwert
2584	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2585	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
2586	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantierter Höchstwert
2587	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
2588	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2589	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantierter Höchstwert
2590	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2591	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
2592	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
2593	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
2594	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2595	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
2596	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
2597	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
2598	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2599	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
2600	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
2601	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
2602	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2603	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
2604	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
2605	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
2606	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2607	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
2608	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
2609	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
2610	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2611	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
2612	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
2613	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
2614	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2615	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
2616	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2617	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
2618	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2619	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
2620	**B23RD070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2621	**B23RD070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantierter Höchstwert
2622	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2623	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
2624	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Garantierter Höchstwert
2625	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
2626	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2627	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
2628	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Garantierter Höchstwert
2629	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
2630	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2631	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
2632	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Garantierter Höchstwert
2633	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
2634	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2635	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
2636	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Garantierter Höchstwert
2637	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Typisch
2638	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2639	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
2640	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	Garantierter Höchstwert
2641	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Typisch
2642	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2643	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Garantierter Höchstwert
2644	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2645	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
2646	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Garantierter Höchstwert
2647	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typisch
2648	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2649	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Garantierter Höchstwert
2650	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2651	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
2652	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
2653	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
2654	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2655	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
2656	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2657	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
2658	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Garantierter Höchstwert
2659	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
2660	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2661	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Garantierter Höchstwert
2662	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2663	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
2664	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantierter Höchstwert
2665	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
2666	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2667	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
2668	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantierter Höchstwert
2669	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
2670	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2671	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
2672	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2673	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Typisch
2674	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2675	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Garantierter Höchstwert
2676	**B27P120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2677	**B27P120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
2678	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2679	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
2680	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2681	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
2682	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Garantierter Höchstwert
2683	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
2684	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2685	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Garantierter Höchstwert
2686	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2687	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
2688	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Garantierter Höchstwert
2689	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
2690	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2691	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Garantierter Höchstwert
2692	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2693	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
2694	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
2695	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typisch
2696	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2697	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
2698	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
2699	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typisch
2700	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2701	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
2702	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert
2703	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Typisch
2704	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2705	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
2706	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert
2707	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
2708	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2709	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Typisch
2710	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Garantierter Höchstwert
2711	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	Typisch
2712	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2713	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
2714	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
2715	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	Typisch
2716	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2717	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
2718	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
2719	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
2720	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2721	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
2722	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2723	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
2724	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
2725	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
2726	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2727	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
2728	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2729	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
2730	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
2731	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
2732	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2733	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
2734	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
2735	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
2736	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2737	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
2738	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Garantierter Höchstwert
2739	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Typisch
2740	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2741	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
2742	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Garantierter Höchstwert
2743	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Typisch
2744	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2745	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
2746	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
2747	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Typisch
2748	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2749	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
2750	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
2751	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Typisch
2752	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2753	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
2754	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
2755	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
2756	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2757	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
2758	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2759	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
2760	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert
2761	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
2762	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2763	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert
2764	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2765	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
2766	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Garantierter Höchstwert
2767	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
2768	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2769	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
2770	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Garantierter Höchstwert
2771	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typisch
2772	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2773	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
2774	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
2775	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Typisch
2776	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2777	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
2778	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2779	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
2780	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	Garantierter Höchstwert
2781	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Typisch
2782	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2783	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
2784	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2785	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Typisch
2786	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2787	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Typisch
2788	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
2789	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Typisch
2790	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2791	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
2792	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Garantierter Höchstwert
2793	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Typisch
2794	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2795	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
2796	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Garantierter Höchstwert
2797	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Typisch
2798	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
2799	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
2800	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
2801	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Typisch
2802	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Typisch
2803	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01276** W/kg	Typisch
2804	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0276** W/kg	Typisch
2805	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0482** W/kg	Typisch
2806	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0745** W/kg	Typisch
2807	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1060** W/kg	Typisch
2808	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1437** W/kg	Typisch
2809	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1873** W/kg	Typisch
2810	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2368** W/kg	Typisch
2811	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.293** W/kg	Typisch
2812	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.355** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2813	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.422** W/kg	Typisch
2814	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.496** W/kg	Typisch
2815	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.577** W/kg	Typisch
2816	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Typisch
2817	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.650** W/kg	Typisch
2818	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.764** W/kg	Typisch
2819	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Garantierter Höchstwert
2820	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Typisch
2821	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.897** W/kg	Typisch
2822	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.090** W/kg	Typisch
2823	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.512** W/kg	Typisch
2824	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00419** W/kg	Typisch
2825	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00464** W/kg	Typisch
2826	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01587** W/kg	Typisch
2827	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Typisch
2828	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0365** W/kg	Typisch
2829	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0349** W/kg	Typisch
2830	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0633** W/kg	Typisch
2831	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0609** W/kg	Typisch
2832	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0934** W/kg	Typisch
2833	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0969** W/kg	Typisch
2834	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1368** W/kg	Typisch
2835	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1321** W/kg	Typisch
2836	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1770** W/kg	Typisch
2837	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1831** W/kg	Typisch
2838	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.228** W/kg	Typisch
2839	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.236** W/kg	Typisch
2840	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.286** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2841	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.296** W/kg	Typisch
2842	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.351** W/kg	Typisch
2843	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.363** W/kg	Typisch
2844	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.438** W/kg	Typisch
2845	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.423** W/kg	Typisch
2846	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.503** W/kg	Typisch
2847	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.520** W/kg	Typisch
2848	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.611** W/kg	Typisch
2849	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.591** W/kg	Typisch
2850	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.687** W/kg	Typisch
2851	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.711** W/kg	Typisch
2852	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Garantierter Höchstwert
2853	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.822** W/kg	Typisch
2854	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.796** W/kg	Typisch
2855	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Typisch
2856	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.916** W/kg	Typisch
2857	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.952** W/kg	Typisch
2858	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
2859	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Typisch
2860	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.080** W/kg	Typisch
2861	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.116** W/kg	Typisch
2862	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.348** W/kg	Typisch
2863	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.383** W/kg	Typisch
2864	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.92** W/kg	Typisch
2865	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.98** W/kg	Typisch
2866	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00785** VA/kg	Typisch
2867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00844** VA/kg	Typisch
2868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0290** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2869	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0275** VA/kg	Typisch
2870	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0595** VA/kg	Typisch
2871	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0575** VA/kg	Typisch
2872	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0957** VA/kg	Typisch
2873	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0976** VA/kg	Typisch
2874	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1420** VA/kg	Typisch
2875	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1406** VA/kg	Typisch
2876	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1921** VA/kg	Typisch
2877	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1917** VA/kg	Typisch
2878	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.249** VA/kg	Typisch
2879	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.248** VA/kg	Typisch
2880	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.311** VA/kg	Typisch
2881	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.309** VA/kg	Typisch
2882	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.380** VA/kg	Typisch
2883	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Typisch
2884	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.455** VA/kg	Typisch
2885	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.451** VA/kg	Typisch
2886	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.537** VA/kg	Typisch
2887	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.531** VA/kg	Typisch
2888	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.628** VA/kg	Typisch
2889	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.621** VA/kg	Typisch
2890	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** VA/kg	Typisch
2891	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.725** VA/kg	Typisch
2892	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.840** VA/kg	Typisch
2893	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.853** VA/kg	Typisch
2894	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.005** VA/kg	Typisch
2895	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.996** VA/kg	Typisch
2896	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.168** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2897	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.209** VA/kg	Typisch
2898	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.576** VA/kg	Typisch
2899	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.581** VA/kg	Typisch
2900	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.82** VA/kg	Typisch
2901	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.69** VA/kg	Typisch
2902	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.43** VA/kg	Typisch
2903	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.70** VA/kg	Typisch
2904	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00385** W/kg	Typisch
2905	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01451** W/kg	Typisch
2906	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Typisch
2907	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0554** W/kg	Typisch
2908	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0852** W/kg	Typisch
2909	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1210** W/kg	Typisch
2910	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1628** W/kg	Typisch
2911	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.211** W/kg	Typisch
2912	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.265** W/kg	Typisch
2913	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.325** W/kg	Typisch
2914	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.394** W/kg	Typisch
2915	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.470** W/kg	Typisch
2916	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.555** W/kg	Typisch
2917	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.648** W/kg	Typisch
2918	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
2919	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Typisch
2920	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Typisch
2921	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.867** W/kg	Typisch
2922	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Garantierter Höchstwert
2923	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
2924	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.017** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2925	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.264** W/kg	Typisch
2926	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.766** W/kg	Typisch
2927	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00717** VA/kg	Typisch
2928	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0250** VA/kg	Typisch
2929	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0523** VA/kg	Typisch
2930	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0873** VA/kg	Typisch
2931	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1293** VA/kg	Typisch
2932	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1776** VA/kg	Typisch
2933	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.233** VA/kg	Typisch
2934	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** VA/kg	Typisch
2935	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.367** VA/kg	Typisch
2936	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** VA/kg	Typisch
2937	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.551** VA/kg	Typisch
2938	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.671** VA/kg	Typisch
2939	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.819** VA/kg	Typisch
2940	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.000** VA/kg	Typisch
2941	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.225** VA/kg	Typisch
2942	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.524** VA/kg	Typisch
2943	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.04** VA/kg	Typisch
2944	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.48** VA/kg	Typisch
2945	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.19** VA/kg	Typisch
2946	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** W/kg	Typisch
2947	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00514** W/kg	Typisch
2948	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01873** W/kg	Typisch
2949	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01938** W/kg	Typisch
2950	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0414** W/kg	Typisch
2951	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0426** W/kg	Typisch
2952	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0723** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2953	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0739** W/kg	Typisch
2954	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1105** W/kg	Typisch
2955	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1129** W/kg	Typisch
2956	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1589** W/kg	Typisch
2957	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1558** W/kg	Typisch
2958	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.212** W/kg	Typisch
2959	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.208** W/kg	Typisch
2960	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.272** W/kg	Typisch
2961	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.267** W/kg	Typisch
2962	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.341** W/kg	Typisch
2963	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.334** W/kg	Typisch
2964	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.417** W/kg	Typisch
2965	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.409** W/kg	Typisch
2966	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.502** W/kg	Typisch
2967	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.492** W/kg	Typisch
2968	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.595** W/kg	Typisch
2969	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.584** W/kg	Typisch
2970	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.686** W/kg	Typisch
2971	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.698** W/kg	Typisch
2972	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.811** W/kg	Typisch
2973	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.798** W/kg	Typisch
2974	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Garantierter Höchstwert
2975	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Typisch
2976	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Typisch
2977	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.924** W/kg	Typisch
2978	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.080** W/kg	Typisch
2979	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.064** W/kg	Typisch
2980	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
2981	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.250** W/kg	Typisch
2982	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Typisch
2983	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.258** W/kg	Typisch
2984	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.523** W/kg	Typisch
2985	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.534** W/kg	Typisch
2986	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.09** W/kg	Typisch
2987	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.11** W/kg	Typisch
2988	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00853** VA/kg	Typisch
2989	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00912** VA/kg	Typisch
2990	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0319** VA/kg	Typisch
2991	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0307** VA/kg	Typisch
2992	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0645** VA/kg	Typisch
2993	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0657** VA/kg	Typisch
2994	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1071** VA/kg	Typisch
2995	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1079** VA/kg	Typisch
2996	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1574** VA/kg	Typisch
2997	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1569** VA/kg	Typisch
2998	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.214** VA/kg	Typisch
2999	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.212** VA/kg	Typisch
3000	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.278** VA/kg	Typisch
3001	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.273** VA/kg	Typisch
3002	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.347** VA/kg	Typisch
3003	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.341** VA/kg	Typisch
3004	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.424** VA/kg	Typisch
3005	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.414** VA/kg	Typisch
3006	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.507** VA/kg	Typisch
3007	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.495** VA/kg	Typisch
3008	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.597** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3009	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.583** VA/kg	Typisch
3010	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.680** VA/kg	Typisch
3011	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.697** VA/kg	Typisch
3012	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.809** VA/kg	Typisch
3013	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.791** VA/kg	Typisch
3014	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.915** VA/kg	Typisch
3015	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.937** VA/kg	Typisch
3016	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.092** VA/kg	Typisch
3017	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.069** VA/kg	Typisch
3018	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.304** VA/kg	Typisch
3019	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.268** VA/kg	Typisch
3020	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.664** VA/kg	Typisch
3021	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.665** VA/kg	Typisch
3022	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.58** VA/kg	Typisch
3023	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.75** VA/kg	Typisch
3024	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.02** VA/kg	Typisch
3025	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**9.82** VA/kg	Typisch
3026	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00441** W/kg	Typisch
3027	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Typisch
3028	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0370** W/kg	Typisch
3029	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0647** W/kg	Typisch
3030	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0996** W/kg	Typisch
3031	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1413** W/kg	Typisch
3032	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1900** W/kg	Typisch
3033	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.246** W/kg	Typisch
3034	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.309** W/kg	Typisch
3035	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.380** W/kg	Typisch
3036	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.459** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3037	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.547** W/kg	Typisch
3038	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.644** W/kg	Typisch
3039	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.749** W/kg	Typisch
3040	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
3041	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.865** W/kg	Typisch
3042	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typisch
3043	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.994** W/kg	Typisch
3044	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
3045	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Typisch
3046	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.154** W/kg	Typisch
3047	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.405** W/kg	Typisch
3048	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.876** W/kg	Typisch
3049	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00683** VA/kg	Typisch
3050	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0244** VA/kg	Typisch
3051	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0518** VA/kg	Typisch
3052	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0874** VA/kg	Typisch
3053	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1306** VA/kg	Typisch
3054	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1808** VA/kg	Typisch
3055	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.238** VA/kg	Typisch
3056	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.303** VA/kg	Typisch
3057	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Typisch
3058	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.463** VA/kg	Typisch
3059	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.565** VA/kg	Typisch
3060	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.685** VA/kg	Typisch
3061	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.829** VA/kg	Typisch
3062	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.999** VA/kg	Typisch
3063	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.200** VA/kg	Typisch
3064	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.453** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3065	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.887** VA/kg	Typisch
3066	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/kg	Typisch
3067	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.15** VA/kg	Typisch
3068	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00586** W/kg	Typisch
3069	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00569** W/kg	Typisch
3070	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0214** W/kg	Typisch
3071	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0218** W/kg	Typisch
3072	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0463** W/kg	Typisch
3073	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** W/kg	Typisch
3074	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0799** W/kg	Typisch
3075	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0812** W/kg	Typisch
3076	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1232** W/kg	Typisch
3077	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1211** W/kg	Typisch
3078	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1727** W/kg	Typisch
3079	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1699** W/kg	Typisch
3080	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.230** W/kg	Typisch
3081	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.226** W/kg	Typisch
3082	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.289** W/kg	Typisch
3083	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** W/kg	Typisch
3084	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.360** W/kg	Typisch
3085	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.368** W/kg	Typisch
3086	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.439** W/kg	Typisch
3087	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** W/kg	Typisch
3088	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.527** W/kg	Typisch
3089	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.540** W/kg	Typisch
3090	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.625** W/kg	Typisch
3091	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.640** W/kg	Typisch
3092	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.748** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3093	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** W/kg	Typisch
3094	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.868** W/kg	Typisch
3095	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.849** W/kg	Typisch
3096	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Garantierter Höchstwert
3097	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.999** W/kg	Typisch
3098	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.982** W/kg	Typisch
3099	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Typisch
3100	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.149** W/kg	Typisch
3101	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.126** W/kg	Typisch
3102	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Garantierter Höchstwert
3103	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.31** W/kg	Typisch
3104	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.333** W/kg	Typisch
3105	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.313** W/kg	Typisch
3106	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.596** W/kg	Typisch
3107	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.629** W/kg	Typisch
3108	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.22** W/kg	Typisch
3109	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.26** W/kg	Typisch
3110	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00878** VA/kg	Typisch
3111	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00946** VA/kg	Typisch
3112	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0323** VA/kg	Typisch
3113	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0311** VA/kg	Typisch
3114	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0659** VA/kg	Typisch
3115	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0647** VA/kg	Typisch
3116	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1073** VA/kg	Typisch
3117	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1083** VA/kg	Typisch
3118	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1577** VA/kg	Typisch
3119	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1584** VA/kg	Typisch
3120	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3121	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Typisch
3122	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.279** VA/kg	Typisch
3123	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.280** VA/kg	Typisch
3124	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.352** VA/kg	Typisch
3125	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.350** VA/kg	Typisch
3126	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.429** VA/kg	Typisch
3127	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.431** VA/kg	Typisch
3128	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.518** VA/kg	Typisch
3129	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.515** VA/kg	Typisch
3130	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.609** VA/kg	Typisch
3131	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.614** VA/kg	Typisch
3132	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.720** VA/kg	Typisch
3133	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.713** VA/kg	Typisch
3134	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.830** VA/kg	Typisch
3135	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.837** VA/kg	Typisch
3136	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.960** VA/kg	Typisch
3137	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.972** VA/kg	Typisch
3138	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.120** VA/kg	Typisch
3139	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.134** VA/kg	Typisch
3140	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.331** VA/kg	Typisch
3141	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.351** VA/kg	Typisch
3142	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.683** VA/kg	Typisch
3143	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.706** VA/kg	Typisch
3144	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Typisch
3145	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Typisch
3146	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Typisch
3147	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Typisch
3148	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00487** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3149	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01871** W/kg	Typisch
3150	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0413** W/kg	Typisch
3151	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0720** W/kg	Typisch
3152	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1103** W/kg	Typisch
3153	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1559** W/kg	Typisch
3154	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.209** W/kg	Typisch
3155	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** W/kg	Typisch
3156	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.337** W/kg	Typisch
3157	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.413** W/kg	Typisch
3158	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.498** W/kg	Typisch
3159	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.592** W/kg	Typisch
3160	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.696** W/kg	Typisch
3161	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.809** W/kg	Typisch
3162	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
3163	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Typisch
3164	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Typisch
3165	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.079** W/kg	Typisch
3166	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Garantierter Höchstwert
3167	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Typisch
3168	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.252** W/kg	Typisch
3169	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.506** W/kg	Typisch
3170	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.02** W/kg	Typisch
3171	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00741** VA/kg	Typisch
3172	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0268** VA/kg	Typisch
3173	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0566** VA/kg	Typisch
3174	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0952** VA/kg	Typisch
3175	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1416** VA/kg	Typisch
3176	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1954** VA/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3177	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.257** VA/kg	Typisch
3178	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.326** VA/kg	Typisch
3179	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.405** VA/kg	Typisch
3180	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.498** VA/kg	Typisch
3181	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.605** VA/kg	Typisch
3182	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.730** VA/kg	Typisch
3183	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.877** VA/kg	Typisch
3184	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.053** VA/kg	Typisch
3185	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.271** VA/kg	Typisch
3186	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.566** VA/kg	Typisch
3187	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.05** VA/kg	Typisch
3188	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.31** VA/kg	Typisch
3189	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.25** VA/kg	Typisch
3190	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00182** W/lb	Typisch
3191	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00688** W/lb	Typisch
3192	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Typisch
3193	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Typisch
3194	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0409** W/lb	Typisch
3195	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0584** W/lb	Typisch
3196	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0788** W/lb	Typisch
3197	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Typisch
3198	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Typisch
3199	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.158** W/lb	Typisch
3200	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.191** W/lb	Typisch
3201	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** W/lb	Typisch
3202	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.269** W/lb	Typisch
3203	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.317** W/lb	Typisch
3204	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3205	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Typisch
3206	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Typisch
3207	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.451** W/lb	Typisch
3208	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.609** W/lb	Garantierter Höchstwert
3209	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Typisch
3210	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Typisch
3211	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Typisch
3212	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.00** W/lb	Typisch
3213	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** VA/lb	Typisch
3214	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0164** VA/lb	Typisch
3215	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0330** VA/lb	Typisch
3216	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** VA/lb	Typisch
3217	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0765** VA/lb	Typisch
3218	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.102** VA/lb	Typisch
3219	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Typisch
3220	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Typisch
3221	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.196** VA/lb	Typisch
3222	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.234** VA/lb	Typisch
3223	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.277** VA/lb	Typisch
3224	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.328** VA/lb	Typisch
3225	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.390** VA/lb	Typisch
3226	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.474** VA/lb	Typisch
3227	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** VA/lb	Typisch
3228	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.853** VA/lb	Typisch
3229	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** VA/lb	Typisch
3230	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.17** VA/lb	Typisch
3231	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.3** VA/lb	Typisch
3232	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00193** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3233	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00716** W/lb	Typisch
3234	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0156** W/lb	Typisch
3235	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0269** W/lb	Typisch
3236	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0412** W/lb	Typisch
3237	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0585** W/lb	Typisch
3238	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0789** W/lb	Typisch
3239	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Typisch
3240	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Typisch
3241	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.159** W/lb	Typisch
3242	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.192** W/lb	Typisch
3243	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.230** W/lb	Typisch
3244	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.271** W/lb	Typisch
3245	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.320** W/lb	Typisch
3246	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Garantierter Höchstwert
3247	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Typisch
3248	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Typisch
3249	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.459** W/lb	Typisch
3250	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.620** W/lb	Garantierter Höchstwert
3251	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Typisch
3252	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Typisch
3253	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.807** W/lb	Typisch
3254	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.06** W/lb	Typisch
3255	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00426** VA/lb	Typisch
3256	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0142** VA/lb	Typisch
3257	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Typisch
3258	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Typisch
3259	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0655** VA/lb	Typisch
3260	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0879** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3261	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** VA/lb	Typisch
3262	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.140** VA/lb	Typisch
3263	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.171** VA/lb	Typisch
3264	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.205** VA/lb	Typisch
3265	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.243** VA/lb	Typisch
3266	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Typisch
3267	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Typisch
3268	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.416** VA/lb	Typisch
3269	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.531** VA/lb	Typisch
3270	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.749** VA/lb	Typisch
3271	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** VA/lb	Typisch
3272	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.66** VA/lb	Typisch
3273	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.5** VA/lb	Typisch
3274	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00192** W/lb	Typisch
3275	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00201** W/lb	Typisch
3276	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00742** W/lb	Typisch
3277	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00762** W/lb	Typisch
3278	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0167** W/lb	Typisch
3279	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0163** W/lb	Typisch
3280	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0291** W/lb	Typisch
3281	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Typisch
3282	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0447** W/lb	Typisch
3283	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0438** W/lb	Typisch
3284	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Typisch
3285	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0636** W/lb	Typisch
3286	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0858** W/lb	Typisch
3287	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0834** W/lb	Typisch
3288	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3289	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.111** W/lb	Typisch
3290	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.140** W/lb	Typisch
3291	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Typisch
3292	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.172** W/lb	Typisch
3293	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Typisch
3294	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Typisch
3295	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.207** W/lb	Typisch
3296	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.246** W/lb	Typisch
3297	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Typisch
3298	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Typisch
3299	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.291** W/lb	Typisch
3300	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.341** W/lb	Typisch
3301	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Typisch
3302	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.445** W/lb	Garantierter Höchstwert
3303	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Typisch
3304	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.394** W/lb	Typisch
3305	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.402** W/lb	Typisch
3306	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.467** W/lb	Typisch
3307	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.481** W/lb	Typisch
3308	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.700** W/lb	Garantierter Höchstwert
3309	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.581** W/lb	Typisch
3310	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.585** W/lb	Typisch
3311	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.598** W/lb	Typisch
3312	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.773** W/lb	Typisch
3313	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.801** W/lb	Typisch
3314	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.03** W/lb	Typisch
3315	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.999** W/lb	Typisch
3316	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00504** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3317	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00560** VA/lb	Typisch
3318	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0186** VA/lb	Typisch
3319	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Typisch
3320	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0369** VA/lb	Typisch
3321	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** VA/lb	Typisch
3322	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0592** VA/lb	Typisch
3323	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0555** VA/lb	Typisch
3324	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0799** VA/lb	Typisch
3325	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0846** VA/lb	Typisch
3326	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.107** VA/lb	Typisch
3327	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Typisch
3328	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.144** VA/lb	Typisch
3329	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.137** VA/lb	Typisch
3330	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** VA/lb	Typisch
3331	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.179** VA/lb	Typisch
3332	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** VA/lb	Typisch
3333	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Typisch
3334	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.246** VA/lb	Typisch
3335	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.259** VA/lb	Typisch
3336	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.306** VA/lb	Typisch
3337	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.291** VA/lb	Typisch
3338	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.360** VA/lb	Typisch
3339	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.343** VA/lb	Typisch
3340	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.406** VA/lb	Typisch
3341	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.429** VA/lb	Typisch
3342	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.489** VA/lb	Typisch
3343	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.511** VA/lb	Typisch
3344	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.645** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3345	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.612** VA/lb	Typisch
3346	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.839** VA/lb	Typisch
3347	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Typisch
3348	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Typisch
3349	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** VA/lb	Typisch
3350	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.84** VA/lb	Typisch
3351	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.90** VA/lb	Typisch
3352	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.7** VA/lb	Typisch
3353	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Typisch
3354	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00202** W/lb	Typisch
3355	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00753** W/lb	Typisch
3356	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Typisch
3357	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Typisch
3358	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Typisch
3359	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Typisch
3360	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0836** W/lb	Typisch
3361	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Typisch
3362	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Typisch
3363	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.167** W/lb	Typisch
3364	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.202** W/lb	Typisch
3365	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.241** W/lb	Typisch
3366	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Typisch
3367	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.335** W/lb	Typisch
3368	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.405** W/lb	Garantierter Höchstwert
3369	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Typisch
3370	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Typisch
3371	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.473** W/lb	Typisch
3372	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.610** W/lb	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3373	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Typisch
3374	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Typisch
3375	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.784** W/lb	Typisch
3376	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Typisch
3377	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00493** VA/lb	Typisch
3378	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0165** VA/lb	Typisch
3379	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0332** VA/lb	Typisch
3380	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0536** VA/lb	Typisch
3381	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0772** VA/lb	Typisch
3382	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.104** VA/lb	Typisch
3383	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.133** VA/lb	Typisch
3384	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** VA/lb	Typisch
3385	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.200** VA/lb	Typisch
3386	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.240** VA/lb	Typisch
3387	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.284** VA/lb	Typisch
3388	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.336** VA/lb	Typisch
3389	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.399** VA/lb	Typisch
3390	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.483** VA/lb	Typisch
3391	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.610** VA/lb	Typisch
3392	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Typisch
3393	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Typisch
3394	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.92** VA/lb	Typisch
3395	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Typisch
3396	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Typisch
3397	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00735** W/lb	Typisch
3398	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0161** W/lb	Typisch
3399	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Typisch
3400	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0428** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3401	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.061** W/lb	Typisch
3402	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0822** W/lb	Typisch
3403	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Typisch
3404	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Typisch
3405	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Typisch
3406	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Typisch
3407	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Typisch
3408	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Typisch
3409	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.333** W/lb	Typisch
3410	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.410** W/lb	Garantierter Höchstwert
3411	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Typisch
3412	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Typisch
3413	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.472** W/lb	Typisch
3414	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Garantierter Höchstwert
3415	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Typisch
3416	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Typisch
3417	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.795** W/lb	Typisch
3418	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Typisch
3419	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00414** VA/lb	Typisch
3420	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0140** VA/lb	Typisch
3421	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0281** VA/lb	Typisch
3422	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Typisch
3423	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Typisch
3424	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0890** VA/lb	Typisch
3425	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Typisch
3426	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Typisch
3427	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Typisch
3428	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.211** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3429	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.251** VA/lb	Typisch
3430	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.298** VA/lb	Typisch
3431	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.356** VA/lb	Typisch
3432	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.433** VA/lb	Typisch
3433	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Typisch
3434	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.774** VA/lb	Typisch
3435	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** VA/lb	Typisch
3436	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.81** VA/lb	Typisch
3437	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Typisch
3438	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Typisch
3439	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00734** W/lb	Typisch
3440	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0160** W/lb	Typisch
3441	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Typisch
3442	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0429** W/lb	Typisch
3443	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0611** W/lb	Typisch
3444	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0824** W/lb	Typisch
3445	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Typisch
3446	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Typisch
3447	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Typisch
3448	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Typisch
3449	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Typisch
3450	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Typisch
3451	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Typisch
3452	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Garantierter Höchstwert
3453	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Typisch
3454	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Typisch
3455	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Typisch
3456	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.580** W/lb	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3457	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Typisch
3458	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Typisch
3459	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.767** W/lb	Typisch
3460	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.01** W/lb	Typisch
3461	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00463** VA/lb	Typisch
3462	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0156** VA/lb	Typisch
3463	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0314** VA/lb	Typisch
3464	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0510** VA/lb	Typisch
3465	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0737** VA/lb	Typisch
3466	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0991** VA/lb	Typisch
3467	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.127** VA/lb	Typisch
3468	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.158** VA/lb	Typisch
3469	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.192** VA/lb	Typisch
3470	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.230** VA/lb	Typisch
3471	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.273** VA/lb	Typisch
3472	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.323** VA/lb	Typisch
3473	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.383** VA/lb	Typisch
3474	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.463** VA/lb	Typisch
3475	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Typisch
3476	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.803** VA/lb	Typisch
3477	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** VA/lb	Typisch
3478	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.64** VA/lb	Typisch
3479	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Typisch
3480	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00249** W/lb	Typisch
3481	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00242** W/lb	Typisch
3482	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00935** W/lb	Typisch
3483	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Typisch
3484	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3485	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Typisch
3486	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0346** W/lb	Typisch
3487	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0347** W/lb	Typisch
3488	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Typisch
3489	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0531** W/lb	Typisch
3490	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0742** W/lb	Typisch
3491	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0748** W/lb	Typisch
3492	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.100** W/lb	Typisch
3493	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0990** W/lb	Typisch
3494	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Typisch
3495	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Typisch
3496	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Typisch
3497	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.162** W/lb	Typisch
3498	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.195** W/lb	Typisch
3499	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Typisch
3500	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.239** W/lb	Typisch
3501	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.236** W/lb	Typisch
3502	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.281** W/lb	Typisch
3503	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.285** W/lb	Typisch
3504	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.333** W/lb	Typisch
3505	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.336** W/lb	Typisch
3506	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.395** W/lb	Typisch
3507	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.391** W/lb	Typisch
3508	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Garantierter Höchstwert
3509	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.460** W/lb	Typisch
3510	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.462** W/lb	Typisch
3511	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.463** W/lb	Typisch
3512	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.546** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3513	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.550** W/lb	Typisch
3514	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Garantierter Höchstwert
3515	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.666** W/lb	Typisch
3516	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.673** W/lb	Typisch
3517	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.670** W/lb	Typisch
3518	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.845** W/lb	Typisch
3519	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.872** W/lb	Typisch
3520	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.090** W/lb	Typisch
3521	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.990** W/lb	Typisch
3522	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00524** VA/lb	Typisch
3523	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/lb	Typisch
3524	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0176** VA/lb	Typisch
3525	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0192** VA/lb	Typisch
3526	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0354** VA/lb	Typisch
3527	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0381** VA/lb	Typisch
3528	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0613** VA/lb	Typisch
3529	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0574** VA/lb	Typisch
3530	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Typisch
3531	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0881** VA/lb	Typisch
3532	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.118** VA/lb	Typisch
3533	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Typisch
3534	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Typisch
3535	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.145** VA/lb	Typisch
3536	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.181** VA/lb	Typisch
3537	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.189** VA/lb	Typisch
3538	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.221** VA/lb	Typisch
3539	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Typisch
3540	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.265** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3541	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Typisch
3542	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.316** VA/lb	Typisch
3543	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.329** VA/lb	Typisch
3544	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.374** VA/lb	Typisch
3545	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.389** VA/lb	Typisch
3546	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.445** VA/lb	Typisch
3547	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** VA/lb	Typisch
3548	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.553** VA/lb	Typisch
3549	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** VA/lb	Typisch
3550	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.694** VA/lb	Typisch
3551	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.669** VA/lb	Typisch
3552	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.883** VA/lb	Typisch
3553	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.901** VA/lb	Typisch
3554	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** VA/lb	Typisch
3555	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** VA/lb	Typisch
3556	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.25** VA/lb	Typisch
3557	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.52** VA/lb	Typisch
3558	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.1** VA/lb	Typisch
3559	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**20.0** VA/lb	Typisch
3560	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00256** W/lb	Typisch
3561	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00953** W/lb	Typisch
3562	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Typisch
3563	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0351** W/lb	Typisch
3564	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0532** W/lb	Typisch
3565	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0747** W/lb	Typisch
3566	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0998** W/lb	Typisch
3567	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Typisch
3568	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.161** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3569	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Typisch
3570	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.238** W/lb	Typisch
3571	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.284** W/lb	Typisch
3572	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.335** W/lb	Typisch
3573	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.393** W/lb	Typisch
3574	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Garantierter Höchstwert
3575	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Typisch
3576	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Typisch
3577	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.551** W/lb	Typisch
3578	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Garantierter Höchstwert
3579	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Typisch
3580	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Typisch
3581	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.881** W/lb	Typisch
3582	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.11** W/lb	Typisch
3583	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.0047** VA/lb	Typisch
3584	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0157** VA/lb	Typisch
3585	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0315** VA/lb	Typisch
3586	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0511** VA/lb	Typisch
3587	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0740** VA/lb	Typisch
3588	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Typisch
3589	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** VA/lb	Typisch
3590	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Typisch
3591	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.199** VA/lb	Typisch
3592	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.239** VA/lb	Typisch
3593	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.285** VA/lb	Typisch
3594	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.337** VA/lb	Typisch
3595	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.398** VA/lb	Typisch
3596	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.475** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3597	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.583** VA/lb	Typisch
3598	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.769** VA/lb	Typisch
3599	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Typisch
3600	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.53** VA/lb	Typisch
3601	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.4** VA/lb	Typisch
3602	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00260** W/lb	Typisch
3603	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00259** W/lb	Typisch
3604	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0101** W/lb	Typisch
3605	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0100** W/lb	Typisch
3606	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0219** W/lb	Typisch
3607	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0220** W/lb	Typisch
3608	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Typisch
3609	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Typisch
3610	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0580** W/lb	Typisch
3611	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** W/lb	Typisch
3612	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0823** W/lb	Typisch
3613	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0819** W/lb	Typisch
3614	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** W/lb	Typisch
3615	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.111** W/lb	Typisch
3616	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** W/lb	Typisch
3617	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** W/lb	Typisch
3618	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.180** W/lb	Typisch
3619	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** W/lb	Typisch
3620	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.220** W/lb	Typisch
3621	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.218** W/lb	Typisch
3622	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.263** W/lb	Typisch
3623	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** W/lb	Typisch
3624	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3625	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.317** W/lb	Typisch
3626	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** W/lb	Typisch
3627	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/lb	Typisch
3628	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/lb	Typisch
3629	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.438** W/lb	Typisch
3630	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Garantierter Höchstwert
3631	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Typisch
3632	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Typisch
3633	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Typisch
3634	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Typisch
3635	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.605** W/lb	Typisch
3636	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Garantierter Höchstwert
3637	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Typisch
3638	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Typisch
3639	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.733** W/lb	Typisch
3640	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.930** W/lb	Typisch
3641	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.925** W/lb	Typisch
3642	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Typisch
3643	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Typisch
3644	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00496** VA/lb	Typisch
3645	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00521** VA/lb	Typisch
3646	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0174** VA/lb	Typisch
3647	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Typisch
3648	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0347** VA/lb	Typisch
3649	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0348** VA/lb	Typisch
3650	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0567** VA/lb	Typisch
3651	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0569** VA/lb	Typisch
3652	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3653	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0827** VA/lb	Typisch
3654	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Typisch
3655	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Typisch
3656	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Typisch
3657	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Typisch
3658	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.185** VA/lb	Typisch
3659	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.186** VA/lb	Typisch
3660	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.228** VA/lb	Typisch
3661	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.229** VA/lb	Typisch
3662	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Typisch
3663	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.276** VA/lb	Typisch
3664	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** VA/lb	Typisch
3665	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.332** VA/lb	Typisch
3666	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Typisch
3667	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Typisch
3668	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.474** VA/lb	Typisch
3669	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.476** VA/lb	Typisch
3670	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Typisch
3671	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.580** VA/lb	Typisch
3672	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.722** VA/lb	Typisch
3673	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.733** VA/lb	Typisch
3674	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.980** VA/lb	Typisch
3675	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.975** VA/lb	Typisch
3676	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.65** VA/lb	Typisch
3677	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.78** VA/lb	Typisch
3678	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.99** VA/lb	Typisch
3679	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.57** VA/lb	Typisch
3680	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.8** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3681	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Typisch
3682	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00281** W/lb	Typisch
3683	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0105** W/lb	Typisch
3684	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** W/lb	Typisch
3685	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0391** W/lb	Typisch
3686	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0596** W/lb	Typisch
3687	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.084** W/lb	Typisch
3688	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** W/lb	Typisch
3689	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** W/lb	Typisch
3690	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** W/lb	Typisch
3691	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.224** W/lb	Typisch
3692	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.271** W/lb	Typisch
3693	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.320** W/lb	Typisch
3694	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.377** W/lb	Typisch
3695	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.440** W/lb	Typisch
3696	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Garantierter Höchstwert
3697	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Typisch
3698	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Typisch
3699	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Typisch
3700	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Garantierter Höchstwert
3701	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Typisch
3702	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Typisch
3703	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.931** W/lb	Typisch
3704	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Typisch
3705	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** VA/lb	Typisch
3706	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0147** VA/lb	Typisch
3707	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0299** VA/lb	Typisch
3708	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0494** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3709	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** VA/lb	Typisch
3710	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Typisch
3711	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Typisch
3712	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** VA/lb	Typisch
3713	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Typisch
3714	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.249** VA/lb	Typisch
3715	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.303** VA/lb	Typisch
3716	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.357** VA/lb	Typisch
3717	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.424** VA/lb	Typisch
3718	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.510** VA/lb	Typisch
3719	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.635** VA/lb	Typisch
3720	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.862** VA/lb	Typisch
3721	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.49** VA/lb	Typisch
3722	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.46** VA/lb	Typisch
3723	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Typisch
3724	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00329** W/lb	Typisch
3725	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00334** W/lb	Typisch
3726	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** W/lb	Typisch
3727	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0123** W/lb	Typisch
3728	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** W/lb	Typisch
3729	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0265** W/lb	Typisch
3730	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/lb	Typisch
3731	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0453** W/lb	Typisch
3732	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0687** W/lb	Typisch
3733	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0694** W/lb	Typisch
3734	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0973** W/lb	Typisch
3735	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0964** W/lb	Typisch
3736	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3737	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.129** W/lb	Typisch
3738	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** W/lb	Typisch
3739	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** W/lb	Typisch
3740	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.207** W/lb	Typisch
3741	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.208** W/lb	Typisch
3742	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.253** W/lb	Typisch
3743	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.254** W/lb	Typisch
3744	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Typisch
3745	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Typisch
3746	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.363** W/lb	Typisch
3747	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.362** W/lb	Typisch
3748	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.427** W/lb	Typisch
3749	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.425** W/lb	Typisch
3750	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.496** W/lb	Typisch
3751	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.498** W/lb	Typisch
3752	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Garantierter Höchstwert
3753	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Typisch
3754	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Typisch
3755	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.578** W/lb	Typisch
3756	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** W/lb	Typisch
3757	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.676** W/lb	Typisch
3758	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Garantierter Höchstwert
3759	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Typisch
3760	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Typisch
3761	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Typisch
3762	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.02** W/lb	Typisch
3763	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.00** W/lb	Typisch
3764	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.22** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3765	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.19** W/lb	Typisch
3766	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00516** VA/lb	Typisch
3767	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00499** VA/lb	Typisch
3768	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0173** VA/lb	Typisch
3769	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0169** VA/lb	Typisch
3770	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** VA/lb	Typisch
3771	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0346** VA/lb	Typisch
3772	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0572** VA/lb	Typisch
3773	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0576** VA/lb	Typisch
3774	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0848** VA/lb	Typisch
3775	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** VA/lb	Typisch
3776	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Typisch
3777	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Typisch
3778	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Typisch
3779	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.153** VA/lb	Typisch
3780	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Typisch
3781	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Typisch
3782	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.239** VA/lb	Typisch
3783	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.238** VA/lb	Typisch
3784	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.288** VA/lb	Typisch
3785	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.290** VA/lb	Typisch
3786	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.345** VA/lb	Typisch
3787	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.348** VA/lb	Typisch
3788	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.409** VA/lb	Typisch
3789	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.414** VA/lb	Typisch
3790	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.493** VA/lb	Typisch
3791	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.484** VA/lb	Typisch
3792	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.591** VA/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3793	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Typisch
3794	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.734** VA/lb	Typisch
3795	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.699** VA/lb	Typisch
3796	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.904** VA/lb	Typisch
3797	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.965** VA/lb	Typisch
3798	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.71** VA/lb	Typisch
3799	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Typisch
3800	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.13** VA/lb	Typisch
3801	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**5.01** VA/lb	Typisch
3802	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Typisch
3803	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.2** VA/lb	Typisch
3804	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00343** W/lb	Typisch
3805	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0129** W/lb	Typisch
3806	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** W/lb	Typisch
3807	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0470** W/lb	Typisch
3808	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0709** W/lb	Typisch
3809	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0994** W/lb	Typisch
3810	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.132** W/lb	Typisch
3811	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** W/lb	Typisch
3812	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.212** W/lb	Typisch
3813	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.258** W/lb	Typisch
3814	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.310** W/lb	Typisch
3815	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.368** W/lb	Typisch
3816	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.431** W/lb	Typisch
3817	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.501** W/lb	Typisch
3818	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Garantierter Höchstwert
3819	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Typisch
3820	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3821	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.677** W/lb	Typisch
3822	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Garantierter Höchstwert
3823	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Typisch
3824	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Typisch
3825	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.010** W/lb	Typisch
3826	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.24** W/lb	Typisch
3827	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00471** VA/lb	Typisch
3828	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0161** VA/lb	Typisch
3829	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0331** VA/lb	Typisch
3830	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0549** VA/lb	Typisch
3831	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** VA/lb	Typisch
3832	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Typisch
3833	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Typisch
3834	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.187** VA/lb	Typisch
3835	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Typisch
3836	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1 T (B)	**0.279** VA/lb	Typisch
3837	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.334** VA/lb	Typisch
3838	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** VA/lb	Typisch
3839	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.465** VA/lb	Typisch
3840	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.549** VA/lb	Typisch
3841	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.661** VA/lb	Typisch
3842	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.842** VA/lb	Typisch
3843	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** VA/lb	Typisch
3844	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.70** VA/lb	Typisch
3845	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Spezifische Erregerscheinleistung	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.6** VA/lb	Typisch
3846	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00358** W/kg	Typisch
3847	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01359** W/kg	Typisch
3848	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3849	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0527** W/kg	Typisch
3850	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** W/kg	Typisch
3851	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1152** W/kg	Typisch
3852	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1546** W/kg	Typisch
3853	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1997** W/kg	Typisch
3854	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2510** W/kg	Typisch
3855	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.309** W/kg	Typisch
3856	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.373** W/kg	Typisch
3857	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.445** W/kg	Typisch
3858	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.525** W/kg	Typisch
3859	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.613** W/kg	Typisch
3860	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Typisch
3861	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.711** W/kg	Typisch
3862	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.819** W/kg	Typisch
3863	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
3864	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Typisch
3865	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.961** W/kg	Typisch
3866	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.165** W/kg	Typisch
3867	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.594** W/kg	Typisch
3868	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Typisch
3869	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01620** W/kg	Typisch
3870	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0356** W/kg	Typisch
3871	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0624** W/kg	Typisch
3872	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0958** W/kg	Typisch
3873	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1358** W/kg	Typisch
3874	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1825** W/kg	Typisch
3875	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.2360** W/kg	Typisch
3876	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2970** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3877	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1 T (B)	**0.365** W/kg	Typisch
3878	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.441** W/kg	Typisch
3879	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.525** W/kg	Typisch
3880	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.616** W/kg	Typisch
3881	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.715** W/kg	Typisch
3882	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
3883	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.825** W/kg	Typisch
3884	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.945** W/kg	Typisch
3885	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Garantierter Höchstwert
3886	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Typisch
3887	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.099** W/kg	Typisch
3888	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.323** W/kg	Typisch
3889	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.773** W/kg	Typisch
3890	**23JG110** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
3891	**23JG110** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
3892	**23JG110** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
3893	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
3894	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
3895	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Typisch
3896	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
3897	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
3898	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
3899	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
3900	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
3901	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typisch
3902	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
3903	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
3904	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3905	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
3906	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
3907	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
3908	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
3909	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
3910	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typisch
3911	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
3912	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
3913	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typisch
3914	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
3915	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
3916	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
3917	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typisch
3918	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
3919	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
3920	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
3921	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
3922	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
3923	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
3924	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
3925	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
3926	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
3927	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Garantierter Höchstwert
3928	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
3929	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
3930	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
3931	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
3932	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3933	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
3934	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
3935	**27JG120** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
3936	**27JG120** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
3937	**27JG120** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typisch
3938	**27JG130** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
3939	**27JG130** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Garantierter Höchstwert
3940	**27JG130** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Typisch
3941	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
3942	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
3943	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
3944	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
3945	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
3946	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Typisch
3947	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
3948	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
3949	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
3950	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
3951	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
3952	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typisch
3953	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
3954	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
3955	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
3956	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
3957	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
3958	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
3959	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
3960	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3961	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
3962	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
3963	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Garantierter Höchstwert
3964	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
3965	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
3966	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
3967	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typisch
3968	**30JG120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Typisch
3969	**30JG120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
3970	**30JG120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Typisch
3971	**30JG130** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Typisch
3972	**30JG130** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Garantierter Höchstwert
3973	**30JG130** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Typisch
3974	**30JG140** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
3975	**30JG140** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
3976	**30JG140** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Typisch
3977	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
3978	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
3979	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Typisch
3980	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
3981	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
3982	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Typisch
3983	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Typisch
3984	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
3985	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Typisch
3986	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
3987	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantierter Höchstwert
3988	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
3989	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Typisch
3990	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
3991	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Typisch
3992	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
3993	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
3994	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
3995	**35JG135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	Typisch
3996	**35JG135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
3997	**35JG135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Typisch
3998	**35JG145** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
3999	**35JG145** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Garantierter Höchstwert
4000	**35JG145** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	Typisch
4001	**35JG155** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Typisch
4002	**35JG155** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
4003	**35JG155** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Typisch
4004	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Typisch
4005	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Garantierter Höchstwert
4006	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Typisch
4007	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
4008	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
4009	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Typisch
4010	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
4011	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
4012	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Typisch
4013	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
4014	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Garantierter Höchstwert
4015	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typisch
4016	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4017	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
4018	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Typisch
4019	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Garantierter Höchstwert
4020	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
4021	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
4022	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
4023	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
4024	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
4025	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Garantierter Höchstwert
4026	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Typisch
4027	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
4028	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
4029	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
4030	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Typisch
4031	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Garantierter Höchstwert
4032	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
4033	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	Garantierter Höchstwert
4034	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Typisch
4035	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Garantierter Höchstwert
4036	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
4037	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
4038	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Typisch
4039	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
4040	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
4041	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Garantierter Höchstwert
4042	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Typisch
4043	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
4044	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4045	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Garantierter Höchstwert
4046	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Typisch
4047	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
4048	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Typisch
4049	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Garantierter Höchstwert
4050	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Typisch
4051	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
4052	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
4053	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Garantierter Höchstwert
4054	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
4055	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Garantierter Höchstwert
4056	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Typisch
4057	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Garantierter Höchstwert
4058	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Typisch
4059	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Garantierter Höchstwert
4060	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
4061	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Garantierter Höchstwert
4062	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Typisch
4063	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Garantierter Höchstwert
4064	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
4065	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Garantierter Höchstwert
4066	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Typisch
4067	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
4068	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Typisch
4069	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
4070	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Typisch
4071	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Garantierter Höchstwert
4072	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4073	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
4074	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Typisch
4075	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
4076	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
4077	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Garantierter Höchstwert
4078	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	Typisch
4079	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	Garantierter Höchstwert
4080	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Typisch
4081	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	Garantierter Höchstwert
4082	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Typisch
4083	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Typisch
4084	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Typisch
4085	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Typisch
4086	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Typisch
4087	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Typisch
4088	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Typisch
4089	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Typisch
4090	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Typisch
4091	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Typisch
4092	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Typisch
4093	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Typisch
4094	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Typisch
4095	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Typisch
4096	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Typisch
4097	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Typisch
4098	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Typisch
4099	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Typisch
4100	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4101	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Typisch
4102	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Typisch
4103	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Typisch
4104	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Typisch
4105	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Typisch
4106	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
4107	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Typisch
4108	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Typisch
4109	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Typisch
4110	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Typisch
4111	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Typisch
4112	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Typisch
4113	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Typisch
4114	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
4115	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Typisch
4116	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Typisch
4117	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Typisch
4118	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Typisch
4119	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Typisch
4120	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Typisch
4121	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Typisch
4122	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Typisch
4123	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
4124	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Typisch
4125	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Typisch
4126	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Typisch
4127	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Typisch
4128	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.56** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4129	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Typisch
4130	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Typisch
4131	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Typisch
4132	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Typisch
4133	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Typisch
4134	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Typisch
4135	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Typisch
4136	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Typisch
4137	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Typisch
4138	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Typisch
4139	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Typisch
4140	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Typisch
4141	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Typisch
4142	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Typisch
4143	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Typisch
4144	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Typisch
4145	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Typisch
4146	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.60** W/kg	Typisch
4147	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.19** W/kg	Typisch
4148	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.70** W/kg	Typisch
4149	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Typisch
4150	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Typisch
4151	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Typisch
4152	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Typisch
4153	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Typisch
4154	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Typisch
4155	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Typisch
4156	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4157	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Typisch
4158	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Typisch
4159	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.24** W/kg	Typisch
4160	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.74** W/kg	Typisch
4161	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Typisch
4162	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.81** W/kg	Typisch
4163	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Typisch
4164	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Typisch
4165	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Typisch
4166	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** W/kg	Typisch
4167	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Typisch
4168	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** W/kg	Typisch
4169	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.21** W/kg	Typisch
4170	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.62** W/kg	Typisch
4171	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Typisch
4172	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.69** W/kg	Typisch
4173	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Typisch
4174	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Typisch
4175	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Typisch
4176	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Typisch
4177	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Typisch
4178	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Typisch
4179	**M-1** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Typisch
4180	**M-1** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Typisch
4181	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Typisch
4182	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Typisch
4183	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
4184	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4185	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.13** W/kg	Typisch
4186	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Typisch
4187	**M-2** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Typisch
4188	**M-2** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Typisch
4189	**M-3** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Typisch
4190	**M-3** Nippon Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** W/kg	Typisch
4191	**M-3** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Typisch
4192	**M-3** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Typisch
4193	**M-3** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Typisch
4194	**M-3** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.54** W/kg	Typisch
4195	**M-4** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Typisch
4196	**M-4** Nippon Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Typisch
4197	**M-4** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Typisch
4198	**M-4** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Typisch
4199	**M-5** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.17** W/kg	Typisch
4200	**M-5** Nippon Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.68** W/kg	Typisch
4201	**M-5** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Typisch
4202	**M-5** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.76** W/kg	Typisch
4203	**M-6** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.32** W/kg	Typisch
4204	**M-6** Nippon Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Typisch
4205	**23PH085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Typisch
4206	**23PH085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Garantierter Höchstwert
4207	**23PH085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Typisch
4208	**23PH090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Typisch
4209	**23PH090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Garantierter Höchstwert
4210	**23PH090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Typisch
4211	**23PH095** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typisch
4212	**23PH095** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4213	**23PH095** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Typisch
4214	**23PHD080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Typisch
4215	**23PHD080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Garantierter Höchstwert
4216	**23PHD080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typisch
4217	**23PHD085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Typisch
4218	**23PHD085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Garantierter Höchstwert
4219	**23PHD085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Typisch
4220	**23PHD090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Typisch
4221	**23PHD090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
4222	**23PHD090** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Typisch
4223	**23PHE080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Typisch
4224	**23PHE080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Garantierter Höchstwert
4225	**23PHE080** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Typisch
4226	**23PHE085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Typisch
4227	**23PHE085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Garantierter Höchstwert
4228	**23PHE085** POSCO	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Typisch
4229	**27PG130** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Typisch
4230	**27PG130** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.67** W/kg	Garantierter Höchstwert
4231	**27PG130** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Typisch
4232	**27PH095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Typisch
4233	**27PH095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
4234	**27PH095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Typisch
4235	**27PH100** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Typisch
4236	**27PH100** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Garantierter Höchstwert
4237	**27PH100** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Typisch
4238	**27PHD085** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typisch
4239	**27PHD085** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Garantierter Höchstwert
4240	**27PHD085** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4241	**27PHD090** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typisch
4242	**27PHD090** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert
4243	**27PHD090** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Typisch
4244	**27PHD095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typisch
4245	**27PHD095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Garantierter Höchstwert
4246	**27PHD095** POSCO	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Typisch
4247	**30PG120** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Typisch
4248	**30PG120** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.63** W/kg	Garantierter Höchstwert
4249	**30PG120** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** W/kg	Typisch
4250	**30PG130** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Typisch
4251	**30PG130** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.73** W/kg	Garantierter Höchstwert
4252	**30PG130** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Typisch
4253	**30PH100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Typisch
4254	**30PH100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Garantierter Höchstwert
4255	**30PH100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Typisch
4256	**30PH105** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Typisch
4257	**30PH105** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
4258	**30PH105** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Typisch
4259	**30PHD095** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Typisch
4260	**30PHD095** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
4261	**30PHD095** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Typisch
4262	**30PHD100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Typisch
4263	**30PHD100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** W/kg	Garantierter Höchstwert
4264	**30PHD100** POSCO	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Typisch
4265	**35PG145** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Typisch
4266	**35PG145** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.03** W/kg	Garantierter Höchstwert
4267	**35PG145** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.80** W/kg	Typisch
4268	**35PG155** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4269	**35PG155** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.07** W/kg	Garantierter Höchstwert
4270	**35PG155** POSCO	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.89** W/kg	Typisch
4271	**15SQH085** Shougang	0.15	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4272	**15SQH085** Shougang	0.15	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.07** W/kg	Typisch
4273	**18SQG075** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4274	**18SQG075** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.96** W/kg	Typisch
4275	**18SQG080** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4276	**18SQG080** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.02** W/kg	Typisch
4277	**18SQG085** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.79** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4278	**18SQG085** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.08** W/kg	Typisch
4279	**18SQG090** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4280	**18SQG090** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.19** W/kg	Typisch
4281	**18SQGD060** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.58** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4282	**18SQGD060** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.77** W/kg	Typisch
4283	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.58** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4284	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.77** W/kg	Typisch
4285	**18SQGD065** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4286	**18SQGD065** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.83** W/kg	Typisch
4287	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4288	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.83** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4289	**18SQGD070** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.65** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4290	**18SQGD070** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Typisch
4291	**18SQGD075** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4292	**18SQGD075** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.93** W/kg	Typisch
4293	**18SQH085** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.79** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4294	**18SQH085** Shougang	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.08** W/kg	Typisch
4295	**20SQG075** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4296	**20SQG075** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.96** W/kg	Typisch
4297	**20SQG080** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.77** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4298	**20SQG080** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.03** W/kg	Typisch
4299	**20SQG085** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.8** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4300	**20SQG085** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.08** W/kg	Typisch
4301	**20SQG090** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.82** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4302	**20SQG090** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Typisch
4303	**20SQG095** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4304	**20SQG095** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.19** W/kg	Typisch
4305	**20SQGD060** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.59** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4306	**20SQGD060** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Typisch
4307	**20SQGD065** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.63** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4308	**20SQGD065** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Typisch
4309	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.63** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4310	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Typisch
4311	**20SQGD070** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.66** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4312	**20SQGD070** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.89** W/kg	Typisch
4313	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.66** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4314	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.89** W/kg	Typisch
4315	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.66** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4316	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.89** W/kg	Typisch
4317	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.66** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4318	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.89** W/kg	Typisch
4319	**20SQGD075** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4320	**20SQGD075** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Typisch
4321	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4322	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Typisch
4323	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4324	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Typisch
4325	**20SQGD080** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.72** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4326	**20SQGD080** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4327	**20SQH085** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.8** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4328	**20SQH085** Shougang	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.08** W/kg	Typisch
4329	**23SQG080** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.79** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4330	**23SQG080** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Typisch
4331	**23SQG085** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4332	**23SQG085** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.09** W/kg	Typisch
4333	**23SQG090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4334	**23SQG090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Typisch
4335	**23SQG095** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.86** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4336	**23SQG095** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.16** W/kg	Typisch
4337	**23SQG100** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.88** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4338	**23SQG100** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.21** W/kg	Typisch
4339	**23SQGD070** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4340	**23SQGD070** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.93** W/kg	Typisch
4341	**23SQGD075** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4342	**23SQGD075** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.97** W/kg	Typisch
4343	**23SQGD080** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4344	**23SQGD080** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.01** W/kg	Typisch
4345	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4346	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.01** W/kg	Typisch
4347	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4348	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.01** W/kg	Typisch
4349	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4350	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.02** W/kg	Typisch
4351	**23SQGD085** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4352	**23SQGD085** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.04** W/kg	Typisch
4353	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4354	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.04** W/kg	Typisch
4355	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4356	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.04** W/kg	Typisch
4357	**23SQGD090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4358	**23SQGD090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.11** W/kg	Typisch
4359	**23SQH090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4360	**23SQH090** Shougang	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Typisch
4361	**27SQG090** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.88** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4362	**27SQG090** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.18** W/kg	Typisch
4363	**27SQG095** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4364	**27SQG095** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.22** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4365	**27SQG100** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4366	**27SQG100** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.23** W/kg	Typisch
4367	**27SQG110** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.93** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4368	**27SQG110** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.27** W/kg	Typisch
4369	**27SQGD080** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4370	**27SQGD080** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.06** W/kg	Typisch
4371	**27SQGD085** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.82** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4372	**27SQGD085** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Typisch
4373	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.82** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4374	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Typisch
4375	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.82** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4376	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Typisch
4377	**27SQGD090** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4378	**27SQGD090** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Typisch
4379	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4380	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Typisch
4381	**27SQGD095** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4382	**27SQGD095** Shougang	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.16** W/kg	Typisch
4383	**30SQG095** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.96** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4384	**30SQG095** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.26** W/kg	Typisch
4385	**30SQG100** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.98** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4386	**30SQG100** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.29** W/kg	Typisch
4387	**30SQG105** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4388	**30SQG105** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.30** W/kg	Typisch
4389	**30SQG120** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4390	**30SQG120** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.36** W/kg	Typisch
4391	**30SQGD090** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4392	**30SQGD090** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.19** W/kg	Typisch
4393	**30SQGD095** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.92** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4394	**30SQGD095** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.22** W/kg	Typisch
4395	**30SQGD100** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.93** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4396	**30SQGD100** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.23** W/kg	Typisch
4397	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.93** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4398	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.23** W/kg	Typisch
4399	**30SQGD105** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.97** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
4400	**30SQGD105** Shougang	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.28** W/kg	Typisch
4401	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.36** W/lb	Garantierter Höchstwert
4402	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.80** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4403	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.54** W/lb	Garantierter Höchstwert
4404	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.16** W/kg	Typisch
4405	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.37** W/lb	Garantierter Höchstwert
4406	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.81** W/kg	Typisch
4407	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.57** W/lb	Garantierter Höchstwert
4408	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.21** W/kg	Typisch
4409	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.39** W/lb	Garantierter Höchstwert
4410	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.85** W/kg	Typisch
4411	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.59** W/lb	Garantierter Höchstwert
4412	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.27** W/kg	Typisch
4413	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.42** W/lb	Garantierter Höchstwert
4414	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.94** W/kg	Typisch
4415	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.62** W/lb	Garantierter Höchstwert
4416	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.34** W/kg	Typisch
4417	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.44** W/lb	Garantierter Höchstwert
4418	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.98** W/kg	Typisch
4419	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.64** W/lb	Garantierter Höchstwert
4420	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.37** W/kg	Typisch
4421	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.94** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4422	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.63** W/lb	Garantierter Höchstwert
4423	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.39** W/kg	Typisch
4424	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.45** W/lb	Garantierter Höchstwert
4425	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Typisch
4426	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.65** W/lb	Garantierter Höchstwert
4427	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.39** W/kg	Typisch
4428	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Typisch
4429	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.64** W/lb	Garantierter Höchstwert
4430	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.39** W/kg	Typisch
4431	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**1.04** W/kg	Typisch
4432	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.50** W/kg	Typisch
4433	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.97** W/kg	Typisch
4434	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.67** W/lb	Garantierter Höchstwert
4435	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.48** W/kg	Typisch
4436	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**1.01** W/kg	Typisch
4437	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.71** W/lb	Garantierter Höchstwert
4438	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.53** W/kg	Typisch
4439	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**1.07** W/kg	Typisch
4440	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.72** W/lb	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4441	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.55** W/kg	Typisch
4442	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**1.07** W/kg	Typisch
4443	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.60** W/kg	Typisch
4444	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**1.08** W/kg	Typisch
4445	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.74** W/lb	Garantierter Höchstwert
4446	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.61** W/kg	Typisch
4447	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**1.19** W/kg	Typisch
4448	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.75** W/lb	Garantierter Höchstwert
4449	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.64** W/kg	Typisch
4450	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**1.23** W/kg	Typisch
4451	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.81** W/lb	Garantierter Höchstwert
4452	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.76** W/kg	Typisch
4453	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.34** W/lb	Garantierter Höchstwert
4454	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.76** W/kg	Typisch
4455	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.48** W/lb	Garantierter Höchstwert
4456	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.02** W/kg	Typisch
4457	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.35** W/lb	Garantierter Höchstwert
4458	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.77** W/kg	Typisch
4459	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.51** W/lb	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4460	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.08** W/kg	Typisch
4461	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.36** W/lb	Garantierter Höchstwert
4462	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.78** W/kg	Typisch
4463	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.54** W/lb	Garantierter Höchstwert
4464	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.15** W/kg	Typisch
4465	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.37** W/lb	Garantierter Höchstwert
4466	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.79** W/kg	Typisch
4467	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.58** W/lb	Garantierter Höchstwert
4468	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.23** W/kg	Typisch
4469	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.39** W/lb	Garantierter Höchstwert
4470	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.84** W/kg	Typisch
4471	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.60** W/lb	Garantierter Höchstwert
4472	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.28** W/kg	Typisch
4473	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.45** W/lb	Garantierter Höchstwert
4474	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Typisch
4475	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.65** W/lb	Garantierter Höchstwert
4476	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.38** W/kg	Typisch
4477	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
4478	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4479	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
4480	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
4481	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
4482	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
4483	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
4484	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
4485	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
4486	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.38** W/kg	Garantierter Höchstwert
4487	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.46** W/kg	Garantierter Höchstwert
4488	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
4489	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.51** W/kg	Garantierter Höchstwert
4490	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.64** W/kg	Garantierter Höchstwert
4491	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.77** W/kg	Garantierter Höchstwert
4492	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.92** W/kg	Garantierter Höchstwert
4493	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.92** W/kg	Garantierter Höchstwert
4494	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
4495	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
4496	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.03** W/kg	Garantierter Höchstwert
4497	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4498	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
4499	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
4500	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
4501	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
4502	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
4503	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
4504	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
4505	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
4506	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.38** W/kg	Garantierter Höchstwert
4507	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
4508	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
4509	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.64** W/kg	Garantierter Höchstwert

Weitere Kennwerte

Frequenz nicht gesondert angegeben

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4510	**H100-27** Aperam	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4511	**H100-30** Aperam	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4512	**H105-30** Aperam	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4513	**H110-27** Aperam	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4514	**H110-30** Aperam	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4515	**H120-30** Aperam	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
4516	**L080-23** Aperam	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
4517	**L085-23** Aperam	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4518	**L085-27** Aperam	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
4519	**L090-23** Aperam	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
4520	**L090-27** Aperam	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
4521	**L095-27** Aperam	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
4522	**L100-27** Aperam	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
4523	**R120-27** Aperam	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
4524	**R130-27** Aperam	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
4525	**R130-30** Aperam	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
4526	**R140-30** Aperam	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
4527	**18QG080** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4528	**18QG085** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4529	**18QG095** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4530	**18RK065** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4531	**18RK070** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4532	**18RK075** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
4533	**18RK085** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
4534	**20QG080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4535	**20QG085** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4536	**20QG095** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4537	**20RK070** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4538	**20RK075** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4539	**20RK085** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4540	**23Q110** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
4541	**23QG085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4542	**23QG090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4543	**23QG095** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4544	**23QG100** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4545	**23RK075** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4546	**23RK080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4547	**23RK085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4548	**23RK090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4549	**23RK100** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4550	**27Q120** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
4551	**27QG090** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4552	**27QG095** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4553	**27QG100** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4554	**27QG120** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4555	**27RK085** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4556	**27RK090** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4557	**27RK095** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4558	**27RK100** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4559	**30Q120** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4560	**30Q130** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
4561	**30QG100** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4562	**30QG105** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4563	**30QG120** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4564	**30RK095** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4565	**30RK100** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4566	**30RK105** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4567	**35Q145** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Typisch
4568	**35Q155** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.86** T	Typisch
4569	**35QG135** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4570	**B18HS065** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4571	**B18HS065** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4572	**B18HS065** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4573	**B18HS070** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4574	**B18HS070** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4575	**B18HS070** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4576	**B18HS075** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4577	**B18HS075** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4578	**B18HS075** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4579	**B18P070** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4580	**B18P070** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4581	**B18P070** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4582	**B18P075** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4583	**B18P075** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4584	**B18P075** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4585	**B18P080** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4586	**B18P080** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4587	**B18P080** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4588	**B18P085** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4589	**B18P085** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4590	**B18R055** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4591	**B18R055** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4592	**B18R055** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4593	**B18R060** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4594	**B18R060** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4595	**B18R060** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4596	**B18R065** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4597	**B18R065** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4598	**B18R065** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4599	**B18R070** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4600	**B18R070** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4601	**B18R070** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4602	**B18R075** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4603	**B18R075** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
4604	**B18R075** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4605	**B20HS065** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4606	**B20HS065** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4607	**B20HS065** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4608	**B20HS070** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4609	**B20HS070** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4610	**B20HS070** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4611	**B20HS075** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4612	**B20HS075** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4613	**B20HS075** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4614	**B20HS080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4615	**B20HS080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4616	**B20HS080** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4617	**B20HS085** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4618	**B20HS085** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4619	**B20HS085** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4620	**B20P075** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4621	**B20P075** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4622	**B20P075** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4623	**B20P080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4624	**B20P080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4625	**B20P080** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4626	**B20P085** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4627	**B20P085** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4628	**B20P085** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4629	**B20PD080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4630	**B20PD080** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4631	**B20R060** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4632	**B20R060** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4633	**B20R060** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4634	**B20R065** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4635	**B20R065** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4636	**B20R065** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4637	**B20R070** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4638	**B20R070** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4639	**B20R070** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4640	**B20R075** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4641	**B20R075** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4642	**B20R075** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4643	**B20R080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4644	**B20R080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4645	**B20R080** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4646	**B20R085** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4647	**B20R085** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4648	**B20RD065** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4649	**B20RD065** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4650	**B20RD070** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4651	**B20RD070** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4652	**B23G110** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
4653	**B23G110** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4654	**B23G110** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4655	**B23HS070** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4656	**B23HS070** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4657	**B23HS070** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4658	**B23HS075** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4659	**B23HS075** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4660	**B23HS075** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4661	**B23HS080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4662	**B23HS080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4663	**B23HS080** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4664	**B23HS085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4665	**B23HS085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4666	**B23HS085** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4667	**B23HS090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4668	**B23HS090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4669	**B23HS090** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4670	**B23P080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4671	**B23P080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4672	**B23P080** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4673	**B23P085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4674	**B23P085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4675	**B23P085** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4676	**B23P090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4677	**B23P090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4678	**B23P090** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4679	**B23P095** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4680	**B23P095** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4681	**B23P095** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4682	**B23P100** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4683	**B23P100** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4684	**B23P100** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4685	**B23PD085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4686	**B23PD085** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4687	**B23PD090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4688	**B23PD090** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4689	**B23R070** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4690	**B23R070** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4691	**B23R070** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4692	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4693	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4694	**B23R075** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4695	**B23R075** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4696	**B23R075** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4697	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4698	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4699	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4700	**B23R080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4701	**B23R080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4702	**B23R080** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4703	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4704	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4705	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4706	**B23R085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4707	**B23R085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4708	**B23R085** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4709	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4710	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4711	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4712	**B23R090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4713	**B23R090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4714	**B23R090** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4715	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4716	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4717	**B23RD070** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4718	**B23RD070** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4719	**B23RD075** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4720	**B23RD075** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4721	**B23RD075** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4722	**B23RD075** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.97** dimensionslos	Typisch
4723	**B23RD080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4724	**B23RD080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4725	**B23RD080** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4726	**B23RD080** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.97** dimensionslos	Typisch
4727	**B23RD085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4728	**B23RD085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4729	**B23RD085** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4730	**B23RD085** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.97** dimensionslos	Typisch
4731	**B23RD090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4732	**B23RD090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4733	**B23RD090** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4734	**B23RD090** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.97** dimensionslos	Typisch
4735	**B27G120** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
4736	**B27G120** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4737	**B27G120** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4738	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4739	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4740	**B27P085** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4741	**B27P085** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4742	**B27P085** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4743	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4744	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4745	**B27P090** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4746	**B27P090** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4747	**B27P090** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4748	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4749	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4750	**B27P095** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4751	**B27P095** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4752	**B27P095** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4753	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4754	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4755	**B27P100** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4756	**B27P100** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4757	**B27P100** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4758	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4759	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4760	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4761	**B27P110** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4762	**B27P110** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4763	**B27P110** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4764	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4765	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4766	**B27P120** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4767	**B27P120** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4768	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4769	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4770	**B27R080** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4771	**B27R080** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4772	**B27R080** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4773	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4774	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4775	**B27R085** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4776	**B27R085** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4777	**B27R085** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4778	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4779	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4780	**B27R090** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4781	**B27R090** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4782	**B27R090** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4783	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4784	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4785	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4786	**B27R095** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4787	**B27R095** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4788	**B27R095** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4789	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4790	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4791	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4792	**B30G120** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantierter Mindestwert
4793	**B30G120** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4794	**B30G120** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4795	**B30G130** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
4796	**B30G130** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
4797	**B30G130** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4798	**B30P090** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4799	**B30P090** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4800	**B30P090** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4801	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4802	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4803	**B30P095** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4804	**B30P095** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4805	**B30P095** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4806	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4807	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4808	**B30P100** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4809	**B30P100** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4810	**B30P100** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4811	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4812	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4813	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4814	**B30P105** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4815	**B30P105** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4816	**B30P105** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4817	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4818	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4819	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4820	**B30P120** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4821	**B30P120** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4822	**B30P120** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4823	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4824	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4825	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4826	**B30R090** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4827	**B30R090** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4828	**B30R090** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4829	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4830	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4831	**B30R095** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4832	**B30R095** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4833	**B30R095** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4834	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4835	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4836	**B30R100** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4837	**B30R100** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4838	**B30R100** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4839	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4840	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4841	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4842	**B30R105** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4843	**B30R105** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4844	**B30R105** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4845	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4846	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4847	**B35G135** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantierter Mindestwert
4848	**B35G135** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4849	**B35G135** Baosteel	0.35	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4850	**B35G145** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantierter Mindestwert
4851	**B35G145** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4852	**B35G145** Baosteel	0.35	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4853	**B35G155** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4854	**B35G155** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4855	**B35G155** Baosteel	0.35	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4856	**B35P115** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4857	**B35P115** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4858	**B35P115** Baosteel	0.35	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4859	**B35P125** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4860	**B35P125** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4861	**B35P125** Baosteel	0.35	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4862	**B35P135** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
4863	**B35P135** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4864	**B35P135** Baosteel	0.35	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
4865	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
4866	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
4867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.880** T	Garantierter Mindestwert
4868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.917** T	Typisch
4869	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.880** T	Garantierter Mindestwert
4870	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.916** T	Typisch
4871	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.880** T	Garantierter Mindestwert
4872	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.918** T	Typisch
4873	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.880** T	Garantierter Mindestwert
4874	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.918** T	Typisch
4875	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.890** T	Garantierter Mindestwert
4876	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.920** T	Typisch
4877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.880** T	Garantierter Mindestwert
4878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.917** T	Typisch
4879	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Garantierter Mindestwert
4880	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Typisch
4881	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4882	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Typisch
4883	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Garantierter Mindestwert
4884	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Typisch
4885	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Garantierter Mindestwert
4886	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Typisch
4887	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Garantierter Mindestwert
4888	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Typisch
4889	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Garantierter Mindestwert
4890	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Typisch
4891	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Garantierter Mindestwert
4892	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Typisch
4893	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Garantierter Mindestwert
4894	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Typisch
4895	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
4896	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4897	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
4898	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4899	**23JG110** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.76** T	Typisch
4900	**23JG110** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
4901	**23JG110** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
4902	**23JG110** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.92** T	Typisch
4903	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.81** T	Typisch
4904	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
4905	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4906	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
4907	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.81** T	Typisch
4908	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
4909	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4910	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
4911	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.81** T	Typisch
4912	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
4913	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4914	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
4915	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.85** T	Typisch
4916	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
4917	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
4918	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
4919	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.84** T	Typisch
4920	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
4921	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4922	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
4923	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.89** T	Typisch
4924	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4925	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
4926	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typisch
4927	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.89** T	Typisch
4928	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4929	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4930	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typisch
4931	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.89** T	Typisch
4932	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4933	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4934	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typisch
4935	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.84** T	Typisch
4936	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
4937	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4938	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
4939	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.83** T	Typisch
4940	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
4941	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4942	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
4943	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.82** T	Typisch
4944	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
4945	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4946	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
4947	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.89** T	Typisch
4948	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4949	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
4950	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typisch
4951	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.89** T	Typisch
4952	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4953	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4954	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typisch
4955	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.89** T	Typisch
4956	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4957	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
4958	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typisch
4959	**27JG120** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.76** T	Typisch
4960	**27JG120** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
4961	**27JG120** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
4962	**27JG120** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.92** T	Typisch
4963	**27JG130** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.74** T	Typisch
4964	**27JG130** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
4965	**27JG130** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.84** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4966	**27JG130** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typisch
4967	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.81** T	Typisch
4968	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4969	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4970	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
4971	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.81** T	Typisch
4972	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
4973	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4974	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
4975	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.91** T	Typisch
4976	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4977	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.94** T	Typisch
4978	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
4979	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.90** T	Typisch
4980	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4981	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
4982	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
4983	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.90** T	Typisch
4984	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4985	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
4986	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
4987	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.84** T	Typisch
4988	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
4989	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
4990	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
4991	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.84** T	Typisch
4992	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
4993	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
4994	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
4995	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.90** T	Typisch
4996	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
4997	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
4998	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
4999	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.90** T	Typisch
5000	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
5001	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
5002	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
5003	**30JG120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.76** T	Typisch
5004	**30JG120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5005	**30JG120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
5006	**30JG120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.92** T	Typisch
5007	**30JG130** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.74** T	Typisch
5008	**30JG130** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5009	**30JG130** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.84** T	Typisch
5010	**30JG130** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typisch
5011	**30JG140** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.73** T	Typisch
5012	**30JG140** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5013	**30JG140** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.83** T	Typisch
5014	**30JG140** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typisch
5015	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.82** T	Typisch
5016	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5017	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5018	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5019	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.82** T	Typisch
5020	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5021	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5022	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5023	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.82** T	Typisch
5024	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5025	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5026	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5027	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.92** T	Typisch
5028	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
5029	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.95** T	Typisch
5030	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
5031	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.91** T	Typisch
5032	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
5033	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.94** T	Typisch
5034	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
5035	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.90** T	Typisch
5036	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
5037	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
5038	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
5039	**35JG135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.77** T	Typisch
5040	**35JG135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5041	**35JG135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
5042	**35JG135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typisch
5043	**35JG145** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.76** T	Typisch
5044	**35JG145** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5045	**35JG145** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.84** T	Typisch
5046	**35JG145** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typisch
5047	**35JG155** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.74** T	Typisch
5048	**35JG155** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5049	**35JG155** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.83** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5050	**35JG155** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.90** T	Typisch
5051	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.83** T	Typisch
5052	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5053	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5054	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5055	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.83** T	Typisch
5056	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5057	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5058	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5059	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.83** T	Typisch
5060	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5061	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5062	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5063	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.90** T	Typisch
5064	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
5065	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
5066	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
5067	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.89** T	Typisch
5068	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
5069	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5070	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typisch
5071	**M-0H** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5072	**M-0H** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5073	**M-0H** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5074	**M-0H** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5075	**M-0H** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5076	**M-0H** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5077	**M-1H** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5078	**M-1H** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5079	**M-1H** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5080	**M-1H** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5081	**M-1H** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5082	**M-1H** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5083	**M-2H** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5084	**M-2H** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5085	**M-2H** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5086	**M-2H** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5087	**M-3** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5088	**M-3** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
5089	**M-3** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5090	**M-3** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
5091	**M-3H** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5092	**M-3H** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5093	**M-4** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5094	**M-4** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.84** T	Typisch
5095	**M-4** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5096	**M-4** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
5097	**M-5** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5098	**M-5** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.84** T	Typisch
5099	**M-5** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5100	**M-5** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.84** T	Typisch
5101	**M-6** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5102	**M-6** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.83** T	Typisch
5103	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5104	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5105	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5106	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5107	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5108	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5109	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5110	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5111	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5112	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5113	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5114	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5115	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5116	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5117	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5118	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5119	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5120	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5121	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5122	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5123	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5124	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5125	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5126	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5127	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5128	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5129	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typisch
5130	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5131	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5132	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typisch
5133	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5134	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5135	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typisch
5136	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5137	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5138	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typisch
5139	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5140	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5141	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typisch
5142	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5143	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5144	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5145	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5146	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5147	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5148	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5149	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5150	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5151	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5152	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5153	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5154	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5155	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5156	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5157	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5158	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5159	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typisch
5160	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5161	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5162	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5163	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5164	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5165	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typisch
5166	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5167	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5168	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5169	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5170	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5171	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5172	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5173	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5174	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typisch
5175	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5176	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5177	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typisch
5178	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5179	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5180	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typisch
5181	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5182	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5183	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5184	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5185	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5186	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typisch
5187	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5188	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5189	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5190	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5191	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5192	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5193	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5194	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5195	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5196	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5197	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5198	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5199	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5200	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5201	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5202	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5203	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5204	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5205	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5206	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5207	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5208	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5209	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5210	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typisch
5211	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5212	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5213	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typisch
5214	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5215	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5216	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5217	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5218	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5219	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5220	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5221	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5222	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5223	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5224	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5225	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5226	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5227	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5228	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5229	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5230	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5231	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5232	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5233	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5234	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5235	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5236	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5237	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5238	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5239	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5240	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5241	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5242	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5243	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5244	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5245	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5246	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5247	**M-1** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5248	**M-1** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5249	**M-1** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5250	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5251	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5252	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typisch
5253	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5254	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5255	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typisch
5256	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5257	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5258	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
5259	**M-2** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5260	**M-2** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5261	**M-2** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5262	**M-3** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5263	**M-3** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5264	**M-3** Nippon Steel	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5265	**M-3** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5266	**M-3** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5267	**M-3** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5268	**M-3** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5269	**M-3** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5270	**M-3** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5271	**M-4** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5272	**M-4** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5273	**M-4** Nippon Steel	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5274	**M-4** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5275	**M-4** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5276	**M-4** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5277	**M-5** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5278	**M-5** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5279	**M-5** Nippon Steel	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5280	**M-5** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5281	**M-5** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5282	**M-5** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5283	**M-6** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5284	**M-6** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5285	**M-6** Nippon Steel	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
5286	**M100-23P** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5287	**M100-23P** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5288	**M100-27P** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5289	**M100-27P** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5290	**M105-30P** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5291	**M105-30P** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Typisch
5292	**M110-23S** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantierter Mindestwert
5293	**M110-23S** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5294	**M110-27P** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5295	**M110-27P** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Typisch
5296	**M110-30P** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5297	**M110-30P** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Typisch
5298	**M120-27S** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantierter Mindestwert
5299	**M120-27S** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.86** T	Typisch
5300	**M120-30S** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantierter Mindestwert
5301	**M120-30S** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5302	**M130-30S** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantierter Mindestwert
5303	**M130-30S** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
5304	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5305	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5306	**M95-23P** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5307	**M95-23P** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5308	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5309	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5310	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5311	**T100-23D** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantierter Mindestwert
5312	**T100-27D** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantierter Mindestwert
5313	**T105-27S** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5314	**T105-27S** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5315	**T105-30D** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5316	**T110-23S** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
5317	**T110-27S** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantierter Mindestwert
5318	**T111-30S** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5319	**T120-27S** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.84** T	Garantierter Mindestwert
5320	**T120-30S** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantierter Mindestwert
5321	**T130-30S** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.84** T	Garantierter Mindestwert
5322	**T95-23D** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5323	**T95-27D** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5324	**23PH085** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5325	**23PH085** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5326	**23PH090** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5327	**23PH090** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5328	**23PH095** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5329	**23PH095** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5330	**23PHD080** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5331	**23PHD080** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5332	**23PHD085** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5333	**23PHD085** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5334	**23PHD090** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5335	**23PHD090** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5336	**23PHE080** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5337	**23PHE080** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5338	**23PHE085** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5339	**23PHE085** POSCO	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5340	**27PG130** POSCO	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5341	**27PG130** POSCO	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.84** T	Typisch
5342	**27PH095** POSCO	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5343	**27PH095** POSCO	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5344	**27PH100** POSCO	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5345	**27PH100** POSCO	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5346	**27PHD085** POSCO	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5347	**27PHD085** POSCO	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5348	**27PHD090** POSCO	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5349	**27PHD090** POSCO	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5350	**27PHD095** POSCO	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5351	**27PHD095** POSCO	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5352	**30PG120** POSCO	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5353	**30PG120** POSCO	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
5354	**30PG130** POSCO	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5355	**30PG130** POSCO	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.84** T	Typisch
5356	**30PH100** POSCO	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5357	**30PH100** POSCO	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5358	**30PH105** POSCO	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5359	**30PH105** POSCO	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5360	**30PHD095** POSCO	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5361	**30PHD095** POSCO	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5362	**30PHD100** POSCO	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5363	**30PHD100** POSCO	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5364	**35PG145** POSCO	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5365	**35PG145** POSCO	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.84** T	Typisch
5366	**35PG155** POSCO	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5367	**35PG155** POSCO	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.83** T	Typisch
5368	**15SQH085** Shougang	0.15	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5369	**15SQH085** Shougang	0.15	Stapelfaktor	-	**0.940** dimensionslos	Typisch
5370	**18SQG075** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
5371	**18SQG075** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5372	**18SQG075** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5373	**18SQG075** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5374	**18SQG080** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5375	**18SQG080** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5376	**18SQG080** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5377	**18SQG080** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5378	**18SQG085** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5379	**18SQG085** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5380	**18SQG085** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5381	**18SQG085** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5382	**18SQG090** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5383	**18SQG090** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5384	**18SQG090** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5385	**18SQG090** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5386	**18SQGD060** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5387	**18SQGD060** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5388	**18SQGD060** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5389	**18SQGD060** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5390	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5391	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5392	**18SQGD065** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5393	**18SQGD065** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5394	**18SQGD065** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5395	**18SQGD065** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5396	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5397	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5398	**18SQGD070** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5399	**18SQGD070** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5400	**18SQGD070** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5401	**18SQGD070** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5402	**18SQGD075** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5403	**18SQGD075** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5404	**18SQGD075** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5405	**18SQGD075** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5406	**18SQH085** Shougang	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5407	**18SQH085** Shougang	0.18	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5408	**20SQG075** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
5409	**20SQG075** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5410	**20SQG075** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5411	**20SQG075** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5412	**20SQG080** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
5413	**20SQG080** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5414	**20SQG080** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5415	**20SQG080** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5416	**20SQG085** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5417	**20SQG085** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5418	**20SQG085** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5419	**20SQG085** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5420	**20SQG090** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5421	**20SQG090** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5422	**20SQG090** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5423	**20SQG090** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5424	**20SQG095** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5425	**20SQG095** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5426	**20SQG095** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5427	**20SQG095** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5428	**20SQGD060** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
5429	**20SQGD060** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5430	**20SQGD060** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5431	**20SQGD060** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5432	**20SQGD065** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
5433	**20SQGD065** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5434	**20SQGD065** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5435	**20SQGD065** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5436	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5437	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5438	**20SQGD070** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
5439	**20SQGD070** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5440	**20SQGD070** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5441	**20SQGD070** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5442	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5443	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5444	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5445	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5446	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5447	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5448	**20SQGD075** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5449	**20SQGD075** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5450	**20SQGD075** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5451	**20SQGD075** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5452	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5453	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5454	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5455	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5456	**20SQGD080** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5457	**20SQGD080** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5458	**20SQGD080** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5459	**20SQGD080** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5460	**20SQH085** Shougang	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5461	**20SQH085** Shougang	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5462	**23SQG080** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
5463	**23SQG080** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5464	**23SQG080** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5465	**23SQG080** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5466	**23SQG085** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
5467	**23SQG085** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5468	**23SQG085** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5469	**23SQG085** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5470	**23SQG090** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
5471	**23SQG090** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5472	**23SQG090** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5473	**23SQG090** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5474	**23SQG095** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5475	**23SQG095** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5476	**23SQG095** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5477	**23SQG095** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5478	**23SQG100** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5479	**23SQG100** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5480	**23SQG100** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5481	**23SQG100** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5482	**23SQGD070** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
5483	**23SQGD070** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5484	**23SQGD070** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5485	**23SQGD070** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5486	**23SQGD075** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
5487	**23SQGD075** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5488	**23SQGD075** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5489	**23SQGD075** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5490	**23SQGD080** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
5491	**23SQGD080** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5492	**23SQGD080** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5493	**23SQGD080** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5494	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5495	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5496	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
5497	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5498	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5499	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5500	**23SQGD085** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
5501	**23SQGD085** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5502	**23SQGD085** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5503	**23SQGD085** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5504	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5505	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5506	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5507	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5508	**23SQGD090** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5509	**23SQGD090** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5510	**23SQGD090** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5511	**23SQGD090** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5512	**23SQH090** Shougang	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5513	**23SQH090** Shougang	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Typisch
5514	**27SQG090** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5515	**27SQG090** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5516	**27SQG090** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5517	**27SQG090** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Typisch
5518	**27SQG095** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5519	**27SQG095** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5520	**27SQG095** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5521	**27SQG095** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Typisch
5522	**27SQG100** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5523	**27SQG100** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5524	**27SQG100** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5525	**27SQG100** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5526	**27SQG110** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5527	**27SQG110** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5528	**27SQG110** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5529	**27SQG110** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Typisch
5530	**27SQGD080** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5531	**27SQGD080** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5532	**27SQGD080** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5533	**27SQGD080** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Typisch
5534	**27SQGD085** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5535	**27SQGD085** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5536	**27SQGD085** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5537	**27SQGD085** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Typisch
5538	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5539	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Typisch
5540	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5541	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Typisch
5542	**27SQGD090** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5543	**27SQGD090** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5544	**27SQGD090** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5545	**27SQGD090** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Typisch
5546	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5547	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Typisch
5548	**27SQGD095** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5549	**27SQGD095** Shougang	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5550	**27SQGD095** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5551	**27SQGD095** Shougang	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Typisch
5552	**30SQG095** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5553	**30SQG095** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5554	**30SQG095** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5555	**30SQG095** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Typisch
5556	**30SQG100** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5557	**30SQG100** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
5558	**30SQG100** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5559	**30SQG100** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Typisch
5560	**30SQG105** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5561	**30SQG105** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5562	**30SQG105** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5563	**30SQG105** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Typisch
5564	**30SQG120** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5565	**30SQG120** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5566	**30SQG120** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5567	**30SQG120** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Typisch
5568	**30SQGD090** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5569	**30SQGD090** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5570	**30SQGD090** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5571	**30SQGD090** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Typisch
5572	**30SQGD095** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5573	**30SQGD095** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5574	**30SQGD095** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5575	**30SQGD095** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Typisch
5576	**30SQGD100** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5577	**30SQGD100** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5578	**30SQGD100** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5579	**30SQGD100** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Typisch
5580	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5581	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5582	**30SQGD105** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5583	**30SQGD105** Shougang	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5584	**30SQGD105** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
5585	**30SQGD105** Shougang	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Typisch
5586	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5587	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5588	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5589	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Typisch
5590	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5591	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.86** T	Typisch
5592	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5593	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Typisch
5594	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5595	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Typisch
5596	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5597	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5598	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5599	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Typisch
5600	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5601	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5602	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5603	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5604	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5605	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Typisch
5606	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5607	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5608	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5609	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5610	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5611	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5612	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5613	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5614	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5615	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
5616	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
5617	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
5618	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5619	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5620	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5621	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5622	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
5623	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5624	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5625	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5626	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5627	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
5628	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5629	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
5630	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
5631	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
5632	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
5633	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
5634	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5635	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5636	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5637	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
5638	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
5639	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5640	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5641	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5642	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5643	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5644	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5645	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5646	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5647	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5648	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5649	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5650	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5651	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5652	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5653	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
5654	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5655	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5656	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
5657	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5658	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5659	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5660	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5661	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
5662	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert

Herstellerquellen und Prüfbedingungen

Die Verweise auf Tabellen und Zeilen führen zu den ursprünglichen Prüfbedingungen.

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

Ausgabestand Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) Offizielles Dokument

PDF-Seite 28 · Datenzeilen 18-23, 32-37, 44-53, 64-73, 82-91, 98-103, 2374-2379, 2388-2393, 2400-2409, 2420-2429, 2438-2447, 2454-2459

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 29 · Datenzeilen 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 2380, 2382, 2384, 2386, 2394, 2396, 2398

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 29 · Datenzeilen 25, 27, 29, 31, 39, 41, 43, 2381, 2383, 2385, 2387, 2395, 2397, 2399

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 29 · Datenzeilen 54-63, 74-81, 92-97, 2410-2419, 2430-2437, 2448-2453

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 104, 106, 108

Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 105, 107, 109, 145, 147, 150, 153, 156, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 110, 114, 118, 122, 157, 161, 165, 2460, 2464, 2468, 2472, 2500, 2504, 2508

Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 26 · Datenzeilen 111, 113, 115, 117, 119, 121, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 198, 200, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 306, 308, 312, 314, 319, 321, 326, 328, 333, 335, 343, 345, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 404, 406, 411, 413, 421, 423, 431, 433, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2541, 2543, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2639, 2641, 2645, 2647, 2651, 2653, 2657, 2659, 2663, 2665, 2671, 2673, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2723, 2725, 2729, 2731, 2737, 2739, 2745, 2747, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799, 2801

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 112, 116, 120, 123, 159, 163, 167, 2462, 2466, 2470, 2473, 2502, 2506, 2510
Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 124, 128, 132, 136, 140, 2474, 2478, 2482, 2486, 2490
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 26 · Datenzeilen 125, 129, 133, 137, 141, 172, 176, 180, 184, 188, 2475, 2479, 2483, 2487, 2491, 2515, 2519, 2523, 2527, 2531
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 126, 130, 134, 138, 142, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF-Seite 26 · Datenzeilen 127, 131, 135, 139, 143, 174, 178, 182, 186, 190, 2477, 2481, 2485, 2489, 2493, 2517, 2521, 2525, 2529, 2533
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 144, 146, 149, 152, 155, 201, 205, 209, 213, 217, 2495, 2497, 2499, 2546, 2550, 2554, 2558
Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 148, 151, 154, 203, 207, 211, 215, 2494, 2496, 2498, 2544, 2548, 2552, 2556
Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 169, 239, 241, 2512, 2580, 2582
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 170, 240, 242, 2513, 2581, 2583
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 171, 175, 179, 183, 187, 191, 2514, 2518, 2522, 2526, 2530, 2534
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 173, 177, 181, 185, 189, 192, 2516, 2520, 2524, 2528, 2532, 2535
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 193, 195, 2536, 2538
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 194, 196, 2537, 2539
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 197, 305, 388, 392, 471, 475, 479, 2540, 2638, 2708, 2712, 2778, 2782, 2786
Fundstellen und Prüfverfahren Table 3 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 199, 307, 390, 394, 473, 477, 481, 2542, 2640, 2710, 2714, 2780, 2784, 2788
Fundstellen und Prüfverfahren Table 3 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 219, 223, 227, 231, 235, 311, 318, 325, 332, 342, 349, 396, 403, 410, 420, 430, 483, 487, 491, 2560, 2564, 2568, 2572, 2576, 2644, 2650, 2656, 2662, 2670, 2676, 2716, 2722, 2728, 2736, 2744, 2790, 2794, 2798
Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 221, 225, 229, 233, 237, 313, 320, 327, 334, 344, 350, 398, 405, 412, 422, 432, 485, 489, 493, 2562, 2566, 2570, 2574, 2578, 2646, 2652, 2658, 2664, 2672, 2677, 2718, 2724, 2730, 2738, 2746, 2792, 2796, 2800
Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 243, 250, 260, 270, 280, 354, 361, 368, 378, 440, 447, 454, 464, 2584, 2590, 2598, 2606, 2614, 2680, 2686, 2692, 2700, 2752, 2758, 2764, 2772
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 244, 246, 251, 253, 261, 263, 271, 273, 281, 283, 355, 357, 362, 364, 369, 371, 379, 381, 441, 443, 448, 450, 455, 457, 465, 467, 2585, 2587, 2591, 2593, 2599, 2601, 2607, 2609, 2615, 2617, 2681, 2683, 2687, 2689, 2693, 2695, 2701, 2703, 2753, 2755, 2759, 2761, 2765, 2767, 2773, 2775
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 245, 252, 262, 272, 282, 356, 363, 370, 380, 442, 449, 456, 466, 2586, 2592, 2600, 2608, 2616, 2682, 2688, 2694, 2702, 2754, 2760, 2766, 2774
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 247, 254, 264, 274, 284, 2588, 2594, 2602, 2610, 2618

Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 248, 256, 266, 276, 285, 2589, 2596, 2604, 2612, 2619

Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 249, 258, 268, 278, 286, 317, 324, 331, 340, 348, 353, 402, 409, 418, 428, 438

Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · IEC/TR 62581-2010

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 255, 257, 265, 267, 275, 277, 373, 375, 383, 385, 459, 461, 2595, 2597, 2603, 2605, 2611, 2613, 2697, 2699, 2705, 2707, 2769, 2771

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.2 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 259, 269, 279, 341, 377, 387, 419, 429, 439, 463

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.2 · IEC/TR 62581-2010

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 287, 289, 293, 297, 301, 2620, 2622, 2626, 2630, 2634

Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 288, 291, 295, 299, 303, 2621, 2624, 2628, 2632, 2636

Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 28 · Datenzeilen 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.3 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 309, 2642

Fundstellen und Prüfverfahren Table 8 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 310, 2643

Fundstellen und Prüfverfahren Table 8 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 315, 322, 329, 336, 346, 351, 400, 407, 414, 424, 434, 2648, 2654, 2660, 2666, 2674, 2678, 2720, 2726, 2732, 2740, 2748

Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 316, 323, 330, 338, 347, 352, 401, 408, 416, 426, 436, 2649, 2655, 2661, 2668, 2675, 2679, 2721, 2727, 2734, 2742, 2750
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 337, 339, 415, 417, 425, 427, 435, 437, 2667, 2669, 2733, 2735, 2741, 2743, 2749, 2751
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.2 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 358, 365, 372, 382, 444, 451, 458, 468, 2684, 2690, 2696, 2704, 2756, 2762, 2768, 2776
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 359, 366, 374, 384, 445, 452, 460, 469, 2685, 2691, 2698, 2706, 2757, 2763, 2770, 2777
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 360, 367, 376, 386, 446, 453, 462, 470
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · IEC/TR 62581-2010
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF-Seite 28 · Datenzeilen 4527-4529, 4534-4536, 4540-4544, 4550-4554, 4559-4563, 4567-4569
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.
Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 29 · Datenzeilen 4530-4533, 4537-4539, 4545-4549, 4555-4558, 4564-4566
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.
Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 4570, 4573, 4576
Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 4571, 4574, 4577, 4606, 4609, 4612, 4615, 4618, 4656, 4659, 4662, 4665, 4668
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 4572, 4575, 4578
Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 4579, 4582, 4585, 4588, 4620, 4623, 4626
Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 26 · Datenzeilen 4580, 4583, 4586, 4621, 4624, 4627, 4653, 4671, 4674, 4677, 4680, 4683, 4736, 4741, 4746, 4751, 4756, 4762, 4793, 4796, 4799, 4804, 4809, 4815, 4821, 4848, 4851, 4854, 4857, 4860, 4863
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 4581, 4584, 4587, 4589, 4622, 4625, 4628
Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 4590, 4593, 4596, 4599, 4602
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 26 · Datenzeilen 4591, 4594, 4597, 4600, 4603, 4632, 4635, 4638, 4641, 4644
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 4592, 4595, 4598, 4601, 4604
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 4605, 4608, 4611, 4614, 4617, 4655, 4658, 4661, 4664, 4667
Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 4607, 4610, 4613, 4616, 4619, 4657, 4660, 4663, 4666, 4669
Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 4629, 4685, 4687
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 4630, 4649, 4651, 4686, 4688, 4718, 4721, 4725, 4729, 4733
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 4631, 4634, 4637, 4640, 4643, 4646, 4689, 4694, 4700, 4706, 4712, 4770, 4775, 4780, 4786, 4826, 4831, 4836, 4842
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 4633, 4636, 4639, 4642, 4645, 4647, 4691, 4696, 4702, 4708, 4714, 4772, 4777, 4782, 4788, 4828, 4833, 4838, 4844
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 4648, 4650, 4717, 4719, 4723, 4727, 4731
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 4652, 4735, 4792, 4795, 4847, 4850, 4853
Fundstellen und Prüfverfahren Table 3 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 4654, 4737, 4794, 4797, 4849, 4852, 4855
Fundstellen und Prüfverfahren Table 3 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 4670, 4673, 4676, 4679, 4682, 4740, 4745, 4750, 4755, 4761, 4766, 4798, 4803, 4808, 4814, 4820, 4856, 4859, 4862
Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 4672, 4675, 4678, 4681, 4684, 4742, 4747, 4752, 4757, 4763, 4767, 4800, 4805, 4810, 4816, 4822, 4858, 4861, 4864
Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 4690, 4695, 4701, 4707, 4713, 4771, 4776, 4781, 4787, 4827, 4832, 4837, 4843
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 4692, 4697, 4703, 4709, 4715
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 4693, 4699, 4705, 4711, 4716, 4744, 4749, 4754, 4760, 4765, 4769, 4802, 4807, 4813, 4819, 4825
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 4698, 4704, 4710, 4784, 4790, 4840
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.2 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 28 · Datenzeilen 4720, 4724, 4728, 4732
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.3 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 28 · Datenzeilen 4722, 4726, 4730, 4734
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.3 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 4738
Fundstellen und Prüfverfahren Table 8 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 4739
Fundstellen und Prüfverfahren Table 8 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 4743, 4748, 4753, 4758, 4764, 4768, 4801, 4806, 4811, 4817, 4823
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 4759, 4812, 4818, 4824
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.2 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 4773, 4778, 4783, 4789, 4829, 4834, 4839, 4845
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 4774, 4779, 4785, 4791, 4830, 4835, 4841, 4846
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Shougang

Shougang Cold Rolled Grain-Oriented Electrical Steel Product Manual
Ausgabestand 2025 catalogue (official catalogue label; PDF dated 2025-07-23) Offizielles Dokument

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 2062, 2092, 2136, 2178, 4271, 4293, 4327, 4359
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 8 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 2063, 2093, 2137, 2179
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 8 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 2064, 2067, 2070, 2073, 2094, 2097, 2100, 2103, 2106, 2138, 2141, 2144, 2147, 2150, 2180, 2183, 2186, 2189, 2210, 2213, 2216, 2219, 4273, 4275, 4277, 4279, 4295, 4297, 4299, 4301, 4303, 4329, 4331, 4333, 4335, 4337, 4361, 4363, 4365, 4367, 4383, 4385, 4387, 4389
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 1 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 2065, 2068, 2071, 2074, 2095, 2098, 2101, 2104, 2107, 2139, 2142, 2145, 2148, 2151, 2181, 2184, 2187, 2190, 2211, 2214, 2217, 2220
Fundstellen und Prüfverfahren §2.4 Table 1 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 2066, 2069, 2072, 2075, 2096, 2099, 2102, 2105, 2108, 2140, 2143, 2146, 2149, 2152, 2182, 2185, 2188, 2191, 2212, 2215, 2218, 2221

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 1 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 2076, 2081, 2086, 2089, 2109, 2112, 2117, 2126, 2133, 2153, 2156, 2159, 2168, 2175, 2192, 2195, 2202, 2207, 2222, 2225, 2228, 2233, 4281, 4285, 4289, 4291, 4305, 4307, 4311, 4319, 4325, 4339, 4341, 4343, 4351, 4357, 4369, 4371, 4377, 4381, 4391, 4393, 4395, 4399

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 2 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 2077, 2082, 2087, 2090, 2110, 2113, 2118, 2127, 2134, 2154, 2157, 2160, 2169, 2176, 2193, 2196, 2203, 2208, 2223, 2226, 2229, 2234

Fundstellen und Prüfverfahren §2.4 Table 2 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 2078, 2083, 2088, 2091, 2111, 2114, 2119, 2128, 2135, 2155, 2158, 2161, 2170, 2177, 2194, 2197, 2204, 2209, 2224, 2227, 2230, 2235

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 2 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 2079, 2084, 2115, 2122, 2129, 2164, 2171, 2200, 2205, 2231, 4283, 4287, 4309, 4315, 4321, 4347, 4353, 4375, 4379, 4397

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 3 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 2080, 2085, 2116, 2123, 2130, 2165, 2172, 2201, 2206, 2232

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 3 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 2120, 2162, 2198, 4313, 4345, 4373

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 7 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 2121, 2163, 2199

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 7 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 2124, 2131, 2166, 2173, 4317, 4323, 4349, 4355

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 4 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 2125, 2132, 2167, 2174

Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 4 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 4272, 4294, 4328, 4360
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 8 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 4274, 4276, 4278, 4280, 4296, 4298, 4300, 4302, 4304, 4330, 4332, 4334, 4336, 4338, 4362, 4364, 4366, 4368, 4384, 4386, 4388, 4390
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 1 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 4282, 4286, 4290, 4292, 4306, 4308, 4312, 4320, 4326, 4340, 4342, 4344, 4352, 4358, 4370, 4372, 4378, 4382, 4392, 4394, 4396, 4400
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 2 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 4284, 4288, 4310, 4316, 4322, 4348, 4354, 4376, 4380, 4398
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 3 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 4314, 4346, 4374
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 7 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 4318, 4324, 4350, 4356
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 4 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 5368, 5406, 5460, 5512
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 8 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 5369, 5407, 5461, 5513
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 8 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 5370, 5374, 5378, 5382, 5408, 5412, 5416, 5420, 5424, 5462, 5466, 5470, 5474, 5478, 5514, 5518, 5522, 5526, 5552, 5556, 5560, 5564
Fundstellen und Prüfverfahren §2.4 Table 1 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 5371, 5375, 5379, 5383, 5409, 5413, 5417, 5421, 5425, 5463, 5467, 5471, 5475, 5479, 5515, 5519, 5523, 5527, 5553, 5557, 5561, 5565
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 1 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF-Seite 7 · **Datenzeilen 5372, 5376, 5380, 5384, 5410, 5414, 5418, 5422, 5426, 5464, 5468, 5472, 5476, 5480, 5516, 5520, 5524, 5528, 5554, 5558, 5562, 5566**
Fundstellen und Prüfverfahren §2.4 Table 1 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF-Seite 8 · **Datenzeilen 5373, 5377, 5381, 5385, 5411, 5415, 5419, 5423, 5427, 5465, 5469, 5473, 5477, 5481, 5517, 5521, 5525, 5529, 5555, 5559, 5563, 5567**
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 1 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF-Seite 7 · **Datenzeilen 5386, 5392, 5398, 5402, 5428, 5432, 5438, 5448, 5456, 5482, 5486, 5490, 5500, 5508, 5530, 5534, 5542, 5548, 5568, 5572, 5576, 5582**
Fundstellen und Prüfverfahren §2.4 Table 2 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF-Seite 8 · **Datenzeilen 5387, 5393, 5399, 5403, 5429, 5433, 5439, 5449, 5457, 5483, 5487, 5491, 5501, 5509, 5531, 5535, 5543, 5549, 5569, 5573, 5577, 5583**
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 2 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF-Seite 7 · **Datenzeilen 5388, 5394, 5400, 5404, 5430, 5434, 5440, 5450, 5458, 5484, 5488, 5492, 5502, 5510, 5532, 5536, 5544, 5550, 5570, 5574, 5578, 5584**
Fundstellen und Prüfverfahren §2.4 Table 2 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF-Seite 8 · **Datenzeilen 5389, 5395, 5401, 5405, 5431, 5435, 5441, 5451, 5459, 5485, 5489, 5493, 5503, 5511, 5533, 5537, 5545, 5551, 5571, 5575, 5579, 5585**
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 2 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF-Seite 9 · **Datenzeilen 5390, 5396, 5436, 5444, 5452, 5496, 5504, 5540, 5546, 5580**
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 3 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF-Seite 9 · **Datenzeilen 5391, 5397, 5437, 5445, 5453, 5497, 5505, 5541, 5547, 5581**
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 3 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF-Seite 9 · **Datenzeilen 5442, 5494, 5538**
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 7 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF-Seite 9 · **Datenzeilen 5443, 5495, 5539**
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 7 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF-Seite 9 · **Datenzeilen 5446, 5454, 5498, 5506**
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 4 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF-Seite 9 · **Datenzeilen 5447, 5455, 5499, 5507**
Fundstellen und Prüfverfahren §2.5 Table 4 · In den zitierten Herstellertabellen nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets

Ausgabestand D003jec_04_202407f Offizielles Dokument

PDF-Seite 10 · **Datenzeilen 1775, 1777-1778, 1780-1781, 1783, 1799, 1801-1802, 1804-1805, 1807-1808, 1810-1811, 1813, 1844, 1846-1847, 1849-1850, 1852, 4083-4088, 4099-4108, 4129-4134, 5104-5105, 5107-5108, 5110-5111, 5128-5129, 5131-5132, 5134-5135, 5137-5138, 5140-5141, 5173-5174, 5176-5177, 5179-5180**

Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF-Seite 9 · **Datenzeilen 1776, 1779, 1782, 1800, 1803, 1806, 1809, 1812, 1845, 1848, 1851, 5103, 5106, 5109, 5127, 5130, 5133, 5136, 5139, 5172, 5175, 5178**

Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Grade and Specification · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF-Seite 10 · **Datenzeilen 1784, 1786-1787, 1789, 1814, 1816-1817, 1819-1820, 1822-1823, 1825, 4089-4092, 4109-4116, 5113-5114, 5116-5117, 5143-5144, 5146-5147, 5149-5150, 5152-5153**

Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 9 · **Datenzeilen 1785, 1788, 1815, 1818, 1821, 1824, 5112, 5115, 5142, 5145, 5148, 5151**

Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Grade and Specification · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 6 · **Datenzeilen 1790, 1792-1793, 1795, 1826, 1828-1829, 1831-1832, 1834-1835, 1837, 1853, 1855-1856, 1858-1859, 1861-1862, 1864, 1874, 1876-1877, 1879-1880, 1882-1883, 1885-1886, 1888, 1898, 1900-1901, 1903-1904, 1906-1907, 1909, 4093-4096, 4117-4124, 4135-4142, 4149-4158, 4165-4172, 5119-5120, 5122-5123, 5155-5156, 5158-5159, 5161-5162, 5164-5165, 5182-5183, 5185-5186, 5188-5189, 5191-5192, 5203-5204, 5206-5207, 5209-5210, 5212-5213, 5215-5216, 5227-5228, 5230-5231, 5233-5234, 5236-5237**

Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE HI-B, Typical · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 5 · **Datenzeilen 1791, 1794, 1827, 1830, 1833, 1836, 1854, 1857, 1860, 1863, 1875, 1878, 1881, 1884, 1887, 1899, 1902, 1905, 1908, 5118, 5121, 5154, 5157, 5160, 5163, 5181, 5184, 5187, 5190, 5202, 5205, 5208, 5211, 5214, 5226, 5229, 5232, 5235**

Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE HI-B, Grade and Specification · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 6 · **Datenzeilen 1796, 1798, 1838, 1840-1841, 1843, 1865, 1867-1868, 1870-1871, 1873, 1889, 1891-1892, 1894-1895, 1897, 4097-4098, 4125-4128, 4143-4148, 4159-4164, 5125-5126, 5167-5168, 5170-5171, 5194-5195, 5197-5198, 5200-5201, 5218-5219, 5221-5222, 5224-5225**

Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE, Typical · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 5 · **Datenzeilen 1797, 1839, 1842, 1866, 1869, 1872, 1890, 1893, 1896, 5124, 5166, 5169, 5193, 5196, 5199, 5217, 5220, 5223**

Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE, Grade and Specification · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 8 · **Datenzeilen 1910, 1912-1913, 1915-1916, 1918, 1922, 1924-1925, 1927-1928, 1930, 4173-4178, 4181-4186, 5239-5240, 5242-5243, 5245-5246, 5251-5252, 5254-5255, 5257-5258**

Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 7 · **Datenzeilen 1911, 1914, 1917, 1923, 1926, 1929, 5238, 5241, 5244, 5250, 5253, 5256**
Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE HI-B AISI, Grade and Specification · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 7 · **Datenzeilen 1919, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 5247, 5259, 5262, 5265, 5268, 5271, 5274, 5277, 5280, 5283**
Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE AISI, Grade and Specification · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 8 · **Datenzeilen 1920-1921, 1932-1933, 1935-1936, 1938-1939, 1941-1942, 1944-1945, 1947-1948, 1950-1951, 1953-1954, 1956-1957, 4179-4180, 4187-4204, 5248-5249, 5260-5261, 5263-5264, 5266-5267, 5269-5270, 5272-5273, 5275-5276, 5278-5279, 5281-5282, 5284-5285**
Fundstellen und Prüfverfahren ORIENTCORE AISI, Typical · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets
Ausgabestand Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR Offizielles Dokument

PDF-Seite 8 · **Datenzeilen 1582, 1584, 1627, 1629-1630, 1632, 1660, 1662-1663, 1665-1666, 1668, 1687, 1689-1690, 1692-1693, 1695, 3890, 3892, 3935, 3937-3938, 3940, 3968, 3970-3971, 3973-3974, 3976, 3995, 3997-3998, 4000-4001, 4003, 4899, 4901-4902, 4959, 4961-4963, 4965-4966, 5003, 5005-5007, 5009-5011, 5013-5014, 5039, 5041-5043, 5045-5047, 5049-5050**
Fundstellen und Prüfverfahren JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 6 · **Datenzeilen 1583, 1628, 1631, 1661, 1664, 1667, 1688, 1691, 1694, 3891, 3936, 3939, 3969, 3972, 3975, 3996, 3999, 4002, 4900, 4960, 4964, 5004, 5008, 5012, 5040, 5044, 5048**
Fundstellen und Prüfverfahren JG CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 8 · **Datenzeilen 1585, 1587-1588, 1590-1591, 1593, 1633, 1635-1636, 1638, 1669, 1671-1672, 1674-1675, 1677, 1696, 1698-1699, 1701-1702, 1704, 3893, 3895-3896, 3898-3899, 3901, 3941, 3943-3944, 3946, 3977, 3979-3980, 3982-3983, 3985, 4004, 4007, 4009-4010, 4012, 4903, 4905-4907, 4909-4911, 4913-4914, 4967, 4969-4971, 4973-4974, 5015, 5017-5019, 5021-5023, 5025-5026, 5051, 5053-5055, 5057-5059, 5061-5062**
Fundstellen und Prüfverfahren JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 6 · **Datenzeilen 1586, 1589, 1592, 1634, 1637, 1670, 1673, 1676, 1697, 1700, 1703, 3894, 3897, 3900, 3942, 3945, 3978, 3981, 3984, 4008, 4011, 4904, 4908, 4912, 4968, 4972, 5016, 5020, 5024, 5052, 5056, 5060**
Fundstellen und Prüfverfahren JGH CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 8 · **Datenzeilen 1594, 1596-1597, 1599, 3902, 3904-3905, 3907, 4915, 4917-4919, 4921-4922**
Fundstellen und Prüfverfahren JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF-Seite 6 · **Datenzeilen 1595, 1598, 3903, 3906, 4916, 4920**
Fundstellen und Prüfverfahren JGHE CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF-Seite 9 · **Datenzeilen 1600, 1602-1603, 1605-1606, 1608, 1639, 1641-1642, 1644-1645, 1647, 1678, 1680-1681, 1683-1684, 1686, 1705, 1707-1708, 1710, 3908, 3910-3911, 3913-3914, 3916, 3947, 3949-3950, 3952-3953, 3955, 3986, 3988-3989, 3991-3992, 3994, 4013, 4015-4016, 4018, 4923, 4925-4927, 4929-4931, 4933-4934, 4975, 4977-4979, 4981-4983, 4985-4986, 5027, 5029-5031, 5033-5035, 5037-5038, 5063, 5065-5067, 5069-5070**

Fundstellen und Prüfverfahren JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 7 · **Datenzeilen 1601, 1604, 1607, 1640, 1643, 1646, 1679, 1682, 1685, 1706, 1709, 3909, 3912, 3915, 3948, 3951, 3954, 3987, 3990, 3993, 4014, 4017, 4924, 4928, 4932, 4976, 4980, 4984, 5028, 5032, 5036, 5064, 5068**

Fundstellen und Prüfverfahren JGS CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 9 · **Datenzeilen 1609, 1611-1612, 1614-1615, 1617, 1648, 1650-1651, 1653, 3917, 3919-3920, 3922-3923, 3925, 3956, 3958-3959, 3961, 4935, 4937-4939, 4941-4943, 4945-4946, 4987, 4989-4991, 4993-4994**

Fundstellen und Prüfverfahren JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 7 · **Datenzeilen 1610, 1613, 1616, 1649, 1652, 3918, 3921, 3924, 3957, 3960, 4936, 4940, 4944, 4988, 4992**

Fundstellen und Prüfverfahren JGSD CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 9 · **Datenzeilen 1618, 1620-1621, 1623-1624, 1626, 1654, 1656-1657, 1659, 3926, 3928-3929, 3931-3932, 3934, 3962, 3964-3965, 3967, 4947, 4949-4951, 4953-4955, 4957-4958, 4995, 4997-4999, 5001-5002**

Fundstellen und Prüfverfahren JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF-Seite 7 · **Datenzeilen 1619, 1622, 1625, 1655, 1658, 3927, 3930, 3933, 3963, 3966, 4948, 4952, 4956, 4996, 5000**

Fundstellen und Prüfverfahren JGSE CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF-Seite 10 · **Datenzeilen 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 4019, 4021, 4023, 4025, 4027, 4029, 4031, 4033, 4035, 4037, 4039, 4043, 4045, 4047, 4049, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061, 4063, 4065, 4067, 4069, 4071, 4073, 4075, 4077, 4079, 4081, 5071, 5073, 5075, 5077, 5079, 5081, 5083, 5085, 5087, 5089, 5091, 5093, 5095, 5097, 5099, 5101**

Fundstellen und Prüfverfahren AISI: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF-Seite 11 · **Datenzeilen 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 4020, 4022, 4024, 4026, 4028, 4030, 4032, 4034, 4036, 4038, 4040, 4044, 4046, 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060, 4062, 4064, 4066, 4068, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082, 5072, 5074, 5076, 5078, 5080, 5082, 5084, 5086, 5088, 5090, 5092, 5094, 5096, 5098, 5100, 5102**

Fundstellen und Prüfverfahren AISI: Typical Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF-Seite 6 · **Datenzeilen 4005**

Fundstellen und Prüfverfahren JGH CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 4006
Fundstellen und Prüfverfahren JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 4041
Fundstellen und Prüfverfahren AISI: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 4042
Fundstellen und Prüfverfahren AISI: Typical Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

POSCO

Electrical Steel: Grain-Oriented (English GO Catalog)
Ausgabestand 2022 catalog; no additional revision stated Offizielles Dokument

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 1996, 1998-1999, 2001-2002, 2004, 2023, 2025-2026, 2028, 2044, 2046-2047, 2049, 4205, 4207-4208, 4210-4211, 4213, 4232, 4234-4235, 4237, 4253, 4255-4256, 4258, 5325, 5327, 5329, 5343, 5345, 5357, 5359
Fundstellen und Prüfverfahren PH-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 1997, 2000, 2003, 2024, 2027, 2045, 2048, 4206, 4209, 4212, 4233, 4236, 4254, 4257, 5324, 5326, 5328, 5342, 5344, 5356, 5358
Fundstellen und Prüfverfahren PH-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 2005, 2007-2008, 2010-2011, 2013, 2029, 2031-2032, 2034-2035, 2037, 2050, 2052-2053, 2055, 4214, 4216-4217, 4219-4220, 4222, 4238, 4240-4241, 4243-4244, 4246, 4259, 4261-4262, 4264, 5331, 5333, 5335, 5347, 5349, 5351, 5361, 5363
Fundstellen und Prüfverfahren PHD-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 2006, 2009, 2012, 2030, 2033, 2036, 2051, 2054, 4215, 4218, 4221, 4239, 4242, 4245, 4260, 4263, 5330, 5332, 5334, 5346, 5348, 5350, 5360, 5362
Fundstellen und Prüfverfahren PHD-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 2014, 2016-2017, 2019, 4223, 4225-4226, 4228, 5337, 5339
Fundstellen und Prüfverfahren PHE-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 2015, 2018, 4224, 4227, 5336, 5338
Fundstellen und Prüfverfahren PHE-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 2020, 2022, 2038, 2040-2041, 2043, 2056, 2058-2059, 2061, 4229, 4231, 4247, 4249-4250, 4252, 4265, 4267-4268, 4270, 5341, 5353, 5355, 5365, 5367

Fundstellen und Prüfverfahren PG-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 2021, 2039, 2042, 2057, 2060, 4230, 4248, 4251, 4266, 4269, 5340, 5352, 5354, 5364, 5366
Fundstellen und Prüfverfahren PG-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency
Ausgabestand 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) Offizielles Dokument

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 1, 2357, 4510
Fundstellen und Prüfverfahren Table 12, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 2-6, 2358-2362, 4511-4515
Fundstellen und Prüfverfahren Table 12, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 7-12, 2363-2368
Fundstellen und Prüfverfahren Table 13, guaranteed magnetic properties · SST mit Umrechnung nach IEC 60404-8-7
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 13, 2369
Fundstellen und Prüfverfahren Table 13, guaranteed magnetic properties · SST mit Umrechnung nach IEC 60404-8-7
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 14-17, 2370-2373, 4523-4526
Fundstellen und Prüfverfahren Table 11, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 4516-4521
Fundstellen und Prüfverfahren Table 13, guaranteed magnetic properties · Für die magnetische Flussdichte nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 4522
Fundstellen und Prüfverfahren Table 13, guaranteed magnetic properties · Für die magnetische Flussdichte nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range
Ausgabestand 03/2026 (printed, back cover) Offizielles Dokument

PDF-Seite 23 · Datenzeilen 2324-2338, 4477-4491, 5630-5644
Fundstellen und Prüfverfahren powercore magnetic properties (BIS 3024) · Epstein oder SST (IS 649)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

PDF-Seite 22 · Datenzeilen 2339-2356, 4492-4509, 5645-5662
Fundstellen und Prüfverfahren powercore magnetic properties (IEC 60404-8-7) · SST (IEC 60404-3) mit veröffentlichter Umrechnung
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Mill publishes SST values after converting losses at 1.7 T by 0.925 (IEC 60404-8-7) and J800 by 1.01. Grades are laser domain refined unless otherwise agreed; guaranteed properties require written agreement.

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel
Ausgabestand Bochnia 2023 (printed, back cover) Offizielles Dokument

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 2236, 2240, 2244, 2248, 2252, 2260
Fundstellen und Prüfverfahren CGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 2237-2239, 2241-2243, 2245-2247, 2249-2251, 2253-2255, 2261-2263, 4402, 4404, 4406, 4408, 4410, 4412, 4414, 4416, 4418, 4420, 4425, 4427, 5586-5595, 5598-5599
Fundstellen und Prüfverfahren CGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 2256, 2264, 2268, 2272, 2276, 2280, 2284, 2288, 2292, 2296
Fundstellen und Prüfverfahren CGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 2257-2259, 2265-2267, 2269-2271, 2273-2275, 2277-2279, 2281-2283, 2285-2287, 2289-2291, 2293-2295, 2297-2299, 4421, 4423, 4428, 4430-4433, 4435-4436, 4438-4439, 4441-4444, 4446-4447, 4449-4450, 4452, 5596-5597, 5600-5617
Fundstellen und Prüfverfahren CGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 2300, 2304, 2308
Fundstellen und Prüfverfahren HGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 2301-2303, 2305-2307, 2309-2311, 4454, 4456, 4458, 4460, 4462, 4464, 5618-5623
Fundstellen und Prüfverfahren HGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 2312, 2316, 2320
Fundstellen und Prüfverfahren HGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 2313-2315, 2317-2319, 2321-2323, 4466, 4468, 4470, 4472, 4474, 4476, 5624-5629
Fundstellen und Prüfverfahren HGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 4401, 4403, 4405, 4407, 4409, 4411, 4413, 4415, 4417, 4419, 4424, 4426
Fundstellen und Prüfverfahren CGO DR magnetic properties (W/lb) · SST (IEC 60404-3:2009)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 4422, 4429, 4434, 4437, 4440, 4445, 4448, 4451
Fundstellen und Prüfverfahren CGO magnetic properties (W/lb) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 4453, 4455, 4457, 4459, 4461, 4463
Fundstellen und Prüfverfahren HGO DR magnetic properties (W/lb) · SST (IEC 60404-3:2009)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 4465, 4467, 4469, 4471, 4473, 4475
Fundstellen und Prüfverfahren HGO magnetic properties (W/lb) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue
Ausgabestand 2024 (printed, cover) Offizielles Dokument

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1958
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1959
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1960
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1961
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1962
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1963
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1964
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1965
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1966
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1967
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1968
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1969
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1970
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1971
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1972
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1973
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1974
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1975
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1976
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1977
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1978
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1979
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1980
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1981
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1982
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation STO 05757665-008. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1983
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1984
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1985
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1986
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1987
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1988
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1989
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1990
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1991
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1992
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 1993
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1994
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1995
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 5286
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 5287
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 5288
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 5289
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5290
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5291
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5292
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5293
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5294
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5295
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5296
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5297
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5298
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5299
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5300
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5301
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5302
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5303
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 5304
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 5305
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 5306
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 5307
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 5308
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 5309
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 5310
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation STO 05757665-008. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 5311
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 5312
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5313
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) EN grade designation is not listed. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5314
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5315
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5316
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5317
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5318
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5319
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · **Datenzeilen 5320**
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · **Datenzeilen 5321**
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · **Datenzeilen 5322**
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · **Datenzeilen 5323**
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels
Ausgabestand May 2021 (printed, back cover) Offizielles Dokument

PDF-Seite 8 · **Datenzeilen 967, 969-970, 973-974, 976, 979-980, 982, 984, 987, 989-990, 992, 997-998, 1003, 1005-1006, 1172, 1175, 1177-1178, 1180, 1183-1184, 1187, 1189-1190, 1193-1194, 1196, 1199, 1201, 1204, 1207, 1210, 1213, 1294, 1296, 1298, 1301-1302, 1305-1306, 1309-1310, 1313, 1315, 1317-1318, 1320, 1324, 1327, 1329, 1333, 1335, 1416, 1418, 1421-1422, 1425, 1427, 1429, 1431-1432, 1435, 1437, 1439-1440, 1443, 1447-1448, 1452, 1454, 1456, 3275, 3277-3278, 3280, 3282, 3285-3286, 3289-3290, 3292, 3295-3296, 3299-3300, 3305, 3307, 3311, 3313-3314, 3480, 3482, 3485-3486, 3489, 3491-3492, 3494, 3497, 3499-3500, 3503, 3505-3506, 3511, 3513, 3516, 3519-3520, 3602, 3605-3606, 3609, 3611-3612, 3615, 3617-3618, 3620, 3623, 3625, 3627, 3629, 3633-3634, 3639, 3641-3642, 3725, 3727, 3729, 3731-3732, 3735, 3737-3738, 3740, 3742, 3744, 3747, 3749-3750, 3755, 3757, 3761, 3763-3764**
Fundstellen und Prüfverfahren Typical core loss · Epstein nach ASTM A343
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF-Seite 8 · **Datenzeilen 968, 971-972, 975, 977-978, 981, 983, 985-986, 988, 991, 993, 996, 999, 1001, 1004, 1007, 1173-1174, 1176, 1179, 1181-1182, 1185-1186, 1188, 1191-1192, 1195, 1197-1198, 1202, 1205, 1209, 1211-1212, 1295, 1297, 1299-1300, 1303-1304, 1307-1308, 1311-1312, 1314, 1316, 1319, 1321, 1323, 1326, 1330, 1332, 1334, 1417, 1419-1420, 1423-1424, 1426, 1428, 1430, 1433-1434, 1436, 1438, 1441-1442, 1446, 1449, 1453, 1455, 1457, 3274, 3276, 3279, 3281, 3283-3284, 3287-3288, 3291, 3293-3294, 3297-3298, 3301, 3303, 3306, 3309, 3312, 3315, 3481, 3483-3484, 3487-3488, 3490, 3493, 3495-3496, 3498, 3501-3502, 3504, 3507, 3510, 3512, 3515, 3518, 3521, 3603-3604, 3607-3608, 3610, 3613-3614, 3616, 3619, 3621-3622, 3624, 3626, 3628, 3632, 3635, 3637, 3640, 3643, 3724, 3726, 3728, 3730, 3733-3734, 3736, 3739, 3741, 3743, 3745-3746, 3748, 3751, 3753, 3756, 3760, 3762, 3765**
Fundstellen und Prüfverfahren Typical core loss · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF-Seite 3 · **Datenzeilen 994, 1000, 1200, 1206, 1322, 1328, 1444, 1450, 3302, 3308, 3508, 3514, 3630, 3636, 3752, 3758**
Fundstellen und Prüfverfahren TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF-Seite 3 · **Datenzeilen 995, 1002, 1203, 1208, 1325, 1331, 1445, 1451, 3304, 3310, 3509, 3517, 3631, 3638, 3754, 3759**
Fundstellen und Prüfverfahren TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF-Seite 9 · **Datenzeilen 1008, 1011-1012, 1015-1016, 1018, 1021, 1023-1024, 1026, 1028, 1031, 1033, 1035-1036, 1038, 1041-1042, 1044, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223-1224, 1227, 1229-1230, 1233-1234, 1237-1238, 1241-1242, 1244, 1246, 1249-1250, 1337-1338, 1341, 1343, 1345-1346, 1349-1350, 1353, 1355, 1357-1358, 1360, 1363-1364, 1366, 1369-1370, 1373, 1458, 1460, 1462, 1464, 1467, 1469-1470, 1473, 1475-1476, 1479-1480, 1482, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493-1494, 3317-3318, 3320, 3322, 3325, 3327-3328, 3331-3332, 3335-3336, 3338, 3341, 3343-3344, 3347-3348, 3350, 3353, 3523, 3525, 3527-3528, 3531-3532, 3534, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547-3548, 3550, 3552, 3555-3556, 3558, 3645-3646, 3649-3650, 3653, 3655-3656, 3658, 3660, 3663-3664, 3666, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677-3678, 3680, 3766, 3768, 3770, 3773-3774, 3776, 3779-3780, 3782, 3785, 3787, 3789-3790, 3792, 3794, 3797-3798, 3801, 3803**

Fundstellen und Prüfverfahren Typical RMS exciting power · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF-Seite 9 · **Datenzeilen 1009-1010, 1013-1014, 1017, 1019-1020, 1022, 1025, 1027, 1029-1030, 1032, 1034, 1037, 1039-1040, 1043, 1045, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1225-1226, 1228, 1231-1232, 1235-1236, 1239-1240, 1243, 1245, 1247-1248, 1251, 1336, 1339-1340, 1342, 1344, 1347-1348, 1351-1352, 1354, 1356, 1359, 1361-1362, 1365, 1367-1368, 1371-1372, 1459, 1461, 1463, 1465-1466, 1468, 1471-1472, 1474, 1477-1478, 1481, 1483-1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1495, 3316, 3319, 3321, 3323-3324, 3326, 3329-3330, 3333-3334, 3337, 3339-3340, 3342, 3345-3346, 3349, 3351-3352, 3522, 3524, 3526, 3529-3530, 3533, 3535-3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3549, 3551, 3553-3554, 3557, 3559, 3644, 3647-3648, 3651-3652, 3654, 3657, 3659, 3661-3662, 3665, 3667-3668, 3670, 3672, 3674, 3676, 3679, 3681, 3767, 3769, 3771-3772, 3775, 3777-3778, 3781, 3783-3784, 3786, 3788, 3791, 3793, 3795-3796, 3799-3800, 3802**

Fundstellen und Prüfverfahren Typical RMS exciting power · Epstein nach ASTM A343

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels

Ausgabestand October 2023 (printed, back cover) Offizielles Dokument

PDF-Seite 11 · **Datenzeilen 883-896, 898, 900, 902, 904-905, 925-938, 941-942, 944, 946-947, 1046-1059, 1062-1063, 1065, 1067-1068, 1130-1143, 1145, 1147, 1149, 1151-1152, 3190-3203, 3206-3207, 3209, 3211-3212, 3232-3245, 3248-3249, 3252-3254, 3354-3367, 3369, 3371, 3374-3376, 3438-3451, 3453, 3455, 3458-3460**

Fundstellen und Prüfverfahren Table 8 – Typical core loss · Epstein nach ASTM A343

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF-Seite 3 · **Datenzeilen 897, 901, 939, 943, 1060, 1064, 1102, 1106, 1144, 1148, 1266, 1270, 1388, 1392, 1510, 1514, 3204, 3208, 3246, 3250, 3368, 3372, 3410, 3414, 3452, 3456, 3574, 3578, 3696, 3700, 3818, 3822**

Fundstellen und Prüfverfahren TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein nach ASTM A343

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF-Seite 4 · **Datenzeilen 899, 903, 940, 945, 1061, 1066, 1104, 1108, 1146, 1150, 1267, 1272, 1389, 1394, 1512, 1515, 3205, 3210, 3247, 3251, 3370, 3373, 3411, 3416, 3454, 3457, 3575, 3580, 3697, 3702, 3820, 3824**

Fundstellen und Prüfverfahren TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein nach ASTM A343

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF-Seite 13 · **Datenzeilen 906-924, 948-966, 1069-1087, 1153-1171, 3213-3231, 3255-3273, 3377-3395, 3461-3479**

Fundstellen und Prüfverfahren Table 10 – Typical RMS exciting power · Epstein nach ASTM A343

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF-Seite 12 · **Datenzeilen 1088-1101, 1103, 1105, 1107, 1109-1110, 1252-1265, 1268-1269, 1271, 1273-1274, 1374-1387, 1390-1391, 1393, 1395-1396, 1496-1509, 1511, 1513, 1516-1518, 3396-3409, 3412-3413, 3415, 3417-3418, 3560-3573, 3576-3577, 3579, 3581-3582, 3682-3695, 3698-3699, 3701, 3703-3704, 3804-3817, 3819, 3821, 3823, 3825-3826**

Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 – Typical core loss · Epstein nach ASTM A343

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF-Seite 14 · **Datenzeilen 1111-1129, 1275-1293, 1397-1415, 1519-1537, 3419-3437, 3583-3601, 3705-3723, 3827-3845**
Fundstellen und Prüfverfahren Table 11 – Typical RMS exciting power · Epstein nach ASTM A343
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF-Seite 3 · **Datenzeilen 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4889**
Fundstellen und Prüfverfahren TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein nach ASTM A343
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.0 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF-Seite 4 · **Datenzeilen 4880, 4882, 4884, 4886, 4888, 4890**
Fundstellen und Prüfverfahren TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein nach ASTM A343
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.4 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF-Seite 3 · **Datenzeilen 4891, 4893**
Fundstellen und Prüfverfahren TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein nach ASTM A343
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 17.8 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF-Seite 4 · **Datenzeilen 4892, 4894**
Fundstellen und Prüfverfahren TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein nach ASTM A343
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.2 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel
Ausgabestand October 2024 (printed, back cover) Offizielles Dokument

PDF-Seite 12 · **Datenzeilen 517, 519, 522, 524-525, 527, 530, 532-533, 536, 538, 540-541, 543, 548, 550, 552, 556, 558, 640-641, 643, 646, 648-649, 651, 653, 656, 658-659, 661, 664, 666, 668, 671, 675, 677, 680, 762-763, 765, 768-769, 772, 774-775, 778, 780-781, 783, 786-787, 790, 794, 798-799, 802, 2825, 2827-2828, 2830, 2833-2834, 2837, 2839, 2841, 2843-2844, 2847-2848, 2851, 2853, 2857, 2861, 2863, 2865, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955-2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2971-2972, 2975, 2978, 2983, 2985, 2987, 3068, 3071, 3073, 3075-3076, 3078, 3080, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091-3092, 3094, 3097, 3100, 3104, 3107, 3109**
Fundstellen und Prüfverfahren Table 10 – Typical core loss · Epstein nach ASTM A343
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF-Seite 10 · **Datenzeilen 518, 520-521, 523, 526, 528-529, 531, 534-535, 537, 539, 542, 544, 546, 549, 554-555, 557, 597-610, 613-614, 616, 618-619, 639, 642, 644-645, 647, 650, 652, 654-655, 657, 660, 662-663, 665, 670, 672, 676, 678-679, 719-732, 735-736, 738, 740-741, 761, 764, 766-767, 770-771, 773, 776-777, 779, 782, 784-785, 788, 792-793, 796, 800-801, 841-854, 857-858, 860, 862-863, 2824, 2826, 2829, 2831-2832, 2835-2836, 2838, 2840, 2842, 2845-2846, 2849-2850, 2854, 2856, 2860, 2862, 2864, 2904-2917, 2920-2921, 2924-2926, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969-2970, 2973, 2977, 2979, 2981, 2984, 2986, 3026-3039, 3041, 3043, 3046-3048, 3069-3070, 3072, 3074, 3077, 3079, 3081-3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3093, 3095, 3098, 3101, 3105-3106, 3108, 3148-3161, 3163, 3165, 3168-3170**
Fundstellen und Prüfverfahren Table 8 – Typical core loss · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF-Seite 3 · **Datenzeilen 545, 551, 611, 615, 667, 673, 733, 737, 789, 795, 855, 859, 2852, 2858, 2918, 2922, 2974, 2980, 3040, 3044, 3096, 3102, 3162, 3166**
Fundstellen und Prüfverfahren Table 1 – Guaranteed core loss · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF-Seite 3 · **Datenzeilen 547, 553, 612, 617, 669, 674, 734, 739, 791, 797, 856, 861, 2855, 2859, 2919, 2923, 2976, 2982, 3042, 3045, 3099, 3103, 3164, 3167**
Fundstellen und Prüfverfahren Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF-Seite 11 · **Datenzeilen 559, 562, 564, 566-567, 569, 571, 573, 575, 578, 580, 582-583, 585, 587, 589, 592-593, 595, 620-638, 682-683, 686-687, 690, 692, 694, 696-697, 699, 701, 704-705, 708, 710, 712-713, 715, 717, 742-760, 803, 805, 808, 810-811, 813, 815, 818-819, 822-823, 826, 828-829, 832-833, 835, 838, 840, 864-882, 2867-2868, 2870, 2873-2874, 2876, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891-2892, 2895-2896, 2899-2900, 2903, 2927-2945, 2989-2990, 2993, 2995, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009-3010, 3013-3014, 3017, 3019-3020, 3023-3024, 3049-3067, 3111-3112, 3114, 3117, 3119, 3121-3122, 3125-3126, 3129-3130, 3133-3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3147, 3171-3189**

Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 — Typical RMS exciting power · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF-Seite 12 · **Datenzeilen 560-561, 563, 565, 568, 570, 572, 574, 576-577, 579, 581, 584, 586, 588, 590-591, 594, 596, 681, 684-685, 688-689, 691, 693, 695, 698, 700, 702-703, 706-707, 709, 711, 714, 716, 718, 804, 806-807, 809, 812, 814, 816-817, 820-821, 824-825, 827, 830-831, 834, 836-837, 839, 2866, 2869, 2871-2872, 2875, 2877-2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2893-2894, 2897-2898, 2901-2902, 2988, 2991-2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3011-3012, 3015-3016, 3018, 3021-3022, 3025, 3110, 3113, 3115-3116, 3118, 3120, 3123-3124, 3127-3128, 3131-3132, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145-3146**

Fundstellen und Prüfverfahren Table 10, lower panel — RMS exciting power · Epstein nach ASTM A343

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF-Seite 3 · **Datenzeilen 4867, 4869, 4871, 4873, 4875, 4877**

Fundstellen und Prüfverfahren Table 1 — Guaranteed core loss · Für die magnetische Flussdichte nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

PDF-Seite 3 · **Datenzeilen 4868, 4870, 4872, 4874, 4876, 4878**

Fundstellen und Prüfverfahren Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · Für die magnetische Flussdichte nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels

Ausgabestand July 2025 (printed, back cover) Offizielles Dokument

PDF-Seite 4 · **Datenzeilen 495-509, 511, 513, 515-516, 1538-1552, 1554, 1557-1574, 1576, 1578, 1580-1581, 2802-2815, 2817-2818, 2821-2823, 3846-3859, 3861-3862, 3865-3881, 3883-3884, 3887-3889**

Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 — Typical core loss · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF-Seite 3 · **Datenzeilen 510, 514, 1553, 1556, 1575, 1579, 2816, 2820, 3860, 3864, 3882, 3886, 4866, 4896, 4898**

Fundstellen und Prüfverfahren Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF-Seite 2 · **Datenzeilen 512, 1555, 1577, 2819, 3863, 3885, 4865, 4895, 4897**

Fundstellen und Prüfverfahren Table 1 — Guaranteed core loss · Einzelblechprüfung im Scherzustand nach ASTM A804

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Unabhängige Zusammenstellung

Chenfan Electric hat diese Daten aus veröffentlichten Herstellerangaben unabhängig zusammengestellt. Die Hersteller haben diese Zusammenstellung nicht freigegeben.

Für die Abnahme gelten die Herstellerspezifikationen und die schriftlich vereinbarten Bestellbedingungen. Typische Werte und Referenzwerte dienen der Bewertung.

Banddaten dienen als technische Referenz. Die Verluste des fertigen Kerns müssen gesondert validiert werden.

Ausgabestand 2026-11-14.2