Baosteel

Sortenübersicht des Herstellers

Datenübersicht

Sortendatenblätter	148
Veröffentlichte Werte	1243
Angegebene Frequenzen	50 Hz / 60 Hz
Veröffentlichter Flussdichtebereich	1.5-1.7 T
Flussdichtestufen	2

Kennwerte bei 50 Hz

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1	**18QG080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typisch
2	**18QG080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
3	**18QG085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typisch
4	**18QG085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
5	**18QG095** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
6	**18QG095** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
7	**18RK065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Typisch
8	**18RK065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
9	**18RK070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typisch
10	**18RK070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
11	**18RK075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Typisch
12	**18RK075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
13	**18RK085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typisch
14	**18RK085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
15	**20QG080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
16	**20QG080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
17	**20QG085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
18	**20QG085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
19	**20QG095** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typisch
20	**20QG095** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
21	**20RK070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typisch
22	**20RK070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
23	**20RK075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typisch
24	**20RK075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
25	**20RK085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typisch
26	**20RK085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
27	**23Q110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typisch
28	**23Q110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
29	**23QG085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
30	**23QG085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
31	**23QG090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
32	**23QG090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
33	**23QG095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
34	**23QG095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
35	**23QG100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typisch
36	**23QG100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
37	**23RK075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typisch
38	**23RK075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
39	**23RK080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typisch
40	**23RK080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
41	**23RK085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typisch
42	**23RK085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
43	**23RK090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
44	**23RK090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
45	**23RK100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
46	**23RK100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
47	**27Q120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch
48	**27Q120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Typisch
49	**27QG090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typisch
50	**27QG090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
51	**27QG095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
52	**27QG095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
53	**27QG100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
54	**27QG100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
55	**27QG120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
56	**27QG120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch
57	**27RK085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typisch
58	**27RK085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
59	**27RK090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
60	**27RK090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
61	**27RK095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
62	**27RK095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
63	**27RK100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
64	**27RK100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
65	**30Q120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
66	**30Q120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
67	**30Q130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
68	**30Q130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typisch
69	**30QG100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
70	**30QG100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
71	**30QG105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
72	**30QG105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch
73	**30QG120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
74	**30QG120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typisch
75	**30RK095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
76	**30RK095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
77	**30RK100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
78	**30RK100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
79	**30RK105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
80	**30RK105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
81	**35Q145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
82	**35Q145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typisch
83	**35Q155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
84	**35Q155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
85	**35QG135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
86	**35QG135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
87	**B18HS065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
88	**B18HS065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
89	**B18HS070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Garantierter Höchstwert
90	**B18HS070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
91	**B18HS075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
92	**B18HS075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
93	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
94	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Typisch
95	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
96	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
97	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
98	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typisch
99	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
100	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
101	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
102	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typisch
103	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Garantierter Höchstwert
104	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Typisch
105	**B18P085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
106	**B18P085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
107	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.41** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
108	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.40** W/kg	Typisch
109	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.55** W/kg	Garantierter Höchstwert
110	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.54** W/kg	Typisch
111	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
112	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Typisch
113	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Garantierter Höchstwert
114	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
115	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
116	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Typisch
117	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Garantierter Höchstwert
118	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
119	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
120	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typisch
121	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Garantierter Höchstwert
122	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
123	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
124	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typisch
125	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
126	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
127	**B20HS065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
128	**B20HS065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
129	**B20HS070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
130	**B20HS070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
131	**B20HS075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
132	**B20HS075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
133	**B20HS075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
134	**B20HS080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
135	**B20HS080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
136	**B20HS080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
137	**B20HS085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
138	**B20HS085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
139	**B20HS085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
140	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
141	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typisch
142	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
143	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
144	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
145	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
146	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
147	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Typisch
148	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
149	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Typisch
150	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantierter Höchstwert
151	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
152	**B20PD080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
153	**B20PD080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Garantierter Höchstwert
154	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
155	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Typisch
156	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Garantierter Höchstwert
157	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
158	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
159	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Typisch
160	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
161	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
162	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
163	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Typisch
164	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Garantierter Höchstwert
165	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
166	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
167	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Typisch
168	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
169	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
170	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
171	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typisch
172	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
173	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch
174	**B20R085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
175	**B20R085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Garantierter Höchstwert
176	**B20RD065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
177	**B20RD065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Garantierter Höchstwert
178	**B20RD070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
179	**B20RD070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Garantierter Höchstwert
180	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
181	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typisch
182	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
183	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
184	**B23HS070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
185	**B23HS070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
186	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
187	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typisch
188	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
189	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
190	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
191	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typisch
192	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Garantierter Höchstwert
193	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
194	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
195	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Typisch
196	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantierter Höchstwert
197	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
198	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
199	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typisch
200	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantierter Höchstwert
201	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
202	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
203	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typisch
204	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
205	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Typisch
206	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
207	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
208	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
209	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
210	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
211	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
212	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantierter Höchstwert
213	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
214	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
215	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
216	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Garantierter Höchstwert
217	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
218	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
219	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typisch
220	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Garantierter Höchstwert
221	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
222	**B23PD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
223	**B23PD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantierter Höchstwert
224	**B23PD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
225	**B23PD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Garantierter Höchstwert
226	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
227	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typisch
228	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
229	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
230	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
231	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
232	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
233	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
234	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typisch
235	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
236	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
237	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
238	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typisch
239	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
240	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
241	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
242	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Typisch
243	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
244	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typisch
245	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Garantierter Höchstwert
246	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch
247	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
248	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typisch
249	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Garantierter Höchstwert
250	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch
251	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
252	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Typisch
253	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
254	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
255	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Garantierter Höchstwert
256	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
257	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
258	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
259	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Garantierter Höchstwert
260	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
261	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
262	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Typisch
263	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
264	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
265	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantierter Höchstwert
266	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
267	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
268	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantierter Höchstwert
269	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
270	**B23RD070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
271	**B23RD070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
272	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
273	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typisch
274	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
275	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
276	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
277	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typisch
278	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
279	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
280	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
281	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
282	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Garantierter Höchstwert
283	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
284	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
285	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typisch
286	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Garantierter Höchstwert
287	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
288	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
289	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
290	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
291	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typisch
292	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
293	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Garantierter Höchstwert
294	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
295	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
296	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
297	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
298	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
299	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
300	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
301	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
302	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
303	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Garantierter Höchstwert
304	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
305	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
306	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Garantierter Höchstwert
307	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
308	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
309	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
310	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantierter Höchstwert
311	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
312	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
313	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantierter Höchstwert
314	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
315	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
316	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
317	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Garantierter Höchstwert
318	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
319	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
320	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
321	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Garantierter Höchstwert
322	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
323	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
324	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typisch
325	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
326	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
327	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Garantierter Höchstwert
328	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
329	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
330	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Garantierter Höchstwert
331	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
332	**B27P120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
333	**B27P120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
334	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
335	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
336	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
337	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
338	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
339	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
340	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
341	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
342	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
343	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
344	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
345	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
346	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantierter Höchstwert
347	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
348	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
349	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantierter Höchstwert
350	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
351	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
352	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
353	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
354	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
355	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
356	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typisch
357	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Garantierter Höchstwert
358	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
359	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
360	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typisch
361	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
362	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
363	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Garantierter Höchstwert
364	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
365	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
366	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
367	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Garantierter Höchstwert
368	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
369	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantierter Höchstwert
370	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typisch
371	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
372	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Typisch
373	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
374	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
375	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
376	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
377	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
378	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typisch
379	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
380	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typisch
381	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
382	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
383	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
384	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
385	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
386	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
387	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typisch
388	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
389	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
390	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
391	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
392	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
393	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
394	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
395	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantierter Höchstwert
396	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
397	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
398	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
399	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantierter Höchstwert
400	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
401	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
402	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typisch
403	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
404	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
405	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Garantierter Höchstwert
406	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
407	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
408	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
409	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
410	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
411	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
412	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typisch
413	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
414	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
415	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
416	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
417	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
418	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
419	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
420	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
421	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
422	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typisch
423	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
424	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
425	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Garantierter Höchstwert
426	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
427	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
428	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Garantierter Höchstwert
429	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
430	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
431	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
432	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Garantierter Höchstwert
433	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
434	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
435	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Garantierter Höchstwert
436	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
437	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
438	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typisch
439	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Garantierter Höchstwert
440	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
441	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
442	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
443	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Garantierter Höchstwert
444	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
445	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
446	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typisch
447	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
448	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
449	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
450	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
451	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
452	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
453	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Magnetostriktions-Geschwindigkeitspegel	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantierter Höchstwert
454	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
455	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
456	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
457	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
458	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
459	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
460	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
461	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typisch
462	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
463	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
464	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Garantierter Höchstwert
465	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
466	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
467	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
468	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
469	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
470	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
471	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
472	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
473	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
474	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
475	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
476	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
477	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch

Kennwerte bei 60 Hz

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
478	**18QG080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
479	**18QG080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch
480	**18QG085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Typisch
481	**18QG085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
482	**18QG095** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
483	**18QG095** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
484	**18RK065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
485	**18RK065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
486	**18RK070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
487	**18RK070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
488	**18RK075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typisch
489	**18RK075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
490	**18RK085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
491	**18RK085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Typisch
492	**20QG080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
493	**20QG080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
494	**20QG085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
495	**20QG085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typisch
496	**20QG095** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
497	**20QG095** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
498	**20RK070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
499	**20RK070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
500	**20RK075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
501	**20RK075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
502	**20RK085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
503	**20RK085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
504	**23Q110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
505	**23Q110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
506	**23QG085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
507	**23QG085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typisch
508	**23QG090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
509	**23QG090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Typisch
510	**23QG095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
511	**23QG095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
512	**23QG100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
513	**23QG100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
514	**23RK075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
515	**23RK075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
516	**23RK080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
517	**23RK080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typisch
518	**23RK085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
519	**23RK085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Typisch
520	**23RK090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
521	**23RK090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
522	**23RK100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
523	**23RK100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
524	**27Q120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
525	**27Q120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Typisch
526	**27QG090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
527	**27QG090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
528	**27QG095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
529	**27QG095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typisch
530	**27QG100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
531	**27QG100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
532	**27QG120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Typisch
533	**27QG120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Typisch
534	**27RK085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
535	**27RK085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Typisch
536	**27RK090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
537	**27RK090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
538	**27RK095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
539	**27RK095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
540	**27RK100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
541	**27RK100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
542	**30Q120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
543	**30Q120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Typisch
544	**30Q130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Typisch
545	**30Q130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Typisch
546	**30QG100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
547	**30QG100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
548	**30QG105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
549	**30QG105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Typisch
550	**30QG120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch
551	**30QG120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Typisch
552	**30RK095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
553	**30RK095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
554	**30RK100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
555	**30RK100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
556	**30RK105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Typisch
557	**30RK105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Typisch
558	**35Q145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
559	**35Q145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Typisch
560	**35Q155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Typisch
561	**35Q155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Typisch
562	**35QG135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Typisch
563	**35QG135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Typisch
564	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
565	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
566	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Garantierter Höchstwert
567	**B18P070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
568	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
569	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
570	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantierter Höchstwert
571	**B18P075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Typisch
572	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
573	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
574	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
575	**B18P080** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
576	**B18P085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
577	**B18P085** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
578	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
579	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typisch
580	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	Garantierter Höchstwert
581	**B18R055** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
582	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
583	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typisch
584	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
585	**B18R060** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch
586	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
587	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typisch
588	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
589	**B18R065** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
590	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
591	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typisch
592	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
593	**B18R070** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
594	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
595	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
596	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
597	**B18R075** Baosteel	0.18	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
598	**B20HS075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
599	**B20HS075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantierter Höchstwert
600	**B20HS080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
601	**B20HS080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
602	**B20HS085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
603	**B20HS085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
604	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
605	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
606	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantierter Höchstwert
607	**B20P075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
608	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
609	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
610	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
611	**B20P080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typisch
612	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
613	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
614	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Garantierter Höchstwert
615	**B20P085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
616	**B20PD080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
617	**B20PD080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
618	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
619	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typisch
620	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Garantierter Höchstwert
621	**B20R060** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
622	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
623	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
624	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
625	**B20R065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
626	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
627	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typisch
628	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantierter Höchstwert
629	**B20R070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
630	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
631	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
632	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
633	**B20R075** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
634	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
635	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
636	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
637	**B20R080** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
638	**B20R085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
639	**B20R085** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
640	**B20RD065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
641	**B20RD065** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantierter Höchstwert
642	**B20RD070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
643	**B20RD070** Baosteel	0.20	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Garantierter Höchstwert
644	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
645	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
646	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Garantierter Höchstwert
647	**B23G110** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
648	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
649	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
650	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
651	**B23HS075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
652	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
653	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
654	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
655	**B23HS080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
656	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
657	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
658	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
659	**B23HS085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Typisch
660	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
661	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
662	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
663	**B23HS090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
664	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
665	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
666	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
667	**B23P080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
668	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
669	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
670	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
671	**B23P085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typisch
672	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
673	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
674	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
675	**B23P090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
676	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
677	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
678	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
679	**B23P095** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
680	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
681	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
682	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
683	**B23P100** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
684	**B23PD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
685	**B23PD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
686	**B23PD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
687	**B23PD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Garantierter Höchstwert
688	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
689	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
690	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantierter Höchstwert
691	**B23R070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
692	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
693	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantierter Höchstwert
694	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
695	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
696	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
697	**B23R075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
698	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
699	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
700	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
701	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
702	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
703	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
704	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
705	**B23R080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
706	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
707	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
708	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
709	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
710	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
711	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
712	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
713	**B23R085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
714	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
715	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
716	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantierter Höchstwert
717	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
718	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
719	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
720	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
721	**B23R090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
722	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
723	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
724	**B23RD070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
725	**B23RD070** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantierter Höchstwert
726	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
727	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
728	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Garantierter Höchstwert
729	**B23RD075** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
730	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
731	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typisch
732	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Garantierter Höchstwert
733	**B23RD080** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
734	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
735	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
736	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Garantierter Höchstwert
737	**B23RD085** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
738	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
739	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
740	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Garantierter Höchstwert
741	**B23RD090** Baosteel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Typisch
742	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
743	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
744	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	Garantierter Höchstwert
745	**B27G120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Typisch
746	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
747	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Garantierter Höchstwert
748	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
749	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
750	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Garantierter Höchstwert
751	**B27P085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typisch
752	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
753	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Garantierter Höchstwert
754	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
755	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
756	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
757	**B27P090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
758	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
759	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
760	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
761	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
762	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Garantierter Höchstwert
763	**B27P095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
764	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
765	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Garantierter Höchstwert
766	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
767	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
768	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantierter Höchstwert
769	**B27P100** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
770	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
771	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
772	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantierter Höchstwert
773	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
774	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
775	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
776	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Garantierter Höchstwert
777	**B27P110** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Typisch
778	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
779	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Garantierter Höchstwert
780	**B27P120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
781	**B27P120** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
782	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
783	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
784	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
785	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
786	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Garantierter Höchstwert
787	**B27R080** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
788	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
789	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Garantierter Höchstwert
790	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
791	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
792	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Garantierter Höchstwert
793	**B27R085** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
794	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
795	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Garantierter Höchstwert
796	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
797	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
798	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
799	**B27R090** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typisch
800	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
801	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
802	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
803	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typisch
804	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
805	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
806	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert
807	**B27R095** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Typisch
808	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
809	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
810	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert
811	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
812	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
813	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Typisch
814	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Garantierter Höchstwert
815	**B30G120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	Typisch
816	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
817	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
818	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
819	**B30G130** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	Typisch
820	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
821	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
822	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
823	**B30P090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
824	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
825	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
826	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
827	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
828	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
829	**B30P095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
830	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
831	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
832	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
833	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
834	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
835	**B30P100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
836	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
837	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
838	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
839	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
840	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
841	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
842	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Garantierter Höchstwert
843	**B30P105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Typisch
844	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
845	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
846	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Garantierter Höchstwert
847	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Typisch
848	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
849	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
850	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
851	**B30P120** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Typisch
852	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
853	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
854	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
855	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Typisch
856	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
857	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
858	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
859	**B30R090** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
860	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
861	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
862	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
863	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
864	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert
865	**B30R095** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
866	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
867	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert
868	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
869	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
870	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Garantierter Höchstwert
871	**B30R100** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
872	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
873	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
874	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Garantierter Höchstwert
875	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typisch
876	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
877	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
878	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
879	**B30R105** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Typisch
880	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
881	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
882	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
883	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
884	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	Garantierter Höchstwert
885	**B35G135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Typisch
886	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
887	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
888	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	Garantierter Höchstwert
889	**B35G145** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Typisch
890	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
891	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Typisch
892	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
893	**B35G155** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Typisch
894	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
895	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
896	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Garantierter Höchstwert
897	**B35P115** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Typisch
898	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
899	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
900	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Garantierter Höchstwert
901	**B35P125** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Typisch
902	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Veröffentlichter Referenzwert
903	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	Typisch
904	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
905	**B35P135** Baosteel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Typisch

Weitere Kennwerte

Frequenz nicht gesondert angegeben

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
906	**18QG080** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
907	**18QG085** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
908	**18QG095** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
909	**18RK065** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
910	**18RK070** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
911	**18RK075** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
912	**18RK085** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
913	**20QG080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
914	**20QG085** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
915	**20QG095** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
916	**20RK070** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
917	**20RK075** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
918	**20RK085** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
919	**23Q110** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
920	**23QG085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
921	**23QG090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
922	**23QG095** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
923	**23QG100** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
924	**23RK075** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
925	**23RK080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
926	**23RK085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
927	**23RK090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
928	**23RK100** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
929	**27Q120** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
930	**27QG090** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
931	**27QG095** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
932	**27QG100** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
933	**27QG120** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
934	**27RK085** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
935	**27RK090** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
936	**27RK095** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
937	**27RK100** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
938	**30Q120** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
939	**30Q130** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
940	**30QG100** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
941	**30QG105** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
942	**30QG120** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
943	**30RK095** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
944	**30RK100** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
945	**30RK105** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
946	**35Q145** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Typisch
947	**35Q155** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.86** T	Typisch
948	**35QG135** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
949	**B18HS065** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
950	**B18HS065** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
951	**B18HS065** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
952	**B18HS070** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
953	**B18HS070** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
954	**B18HS070** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
955	**B18HS075** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
956	**B18HS075** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
957	**B18HS075** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
958	**B18P070** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
959	**B18P070** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
960	**B18P070** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
961	**B18P075** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
962	**B18P075** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
963	**B18P075** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
964	**B18P080** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
965	**B18P080** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
966	**B18P080** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
967	**B18P085** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
968	**B18P085** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
969	**B18R055** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
970	**B18R055** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
971	**B18R055** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
972	**B18R060** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
973	**B18R060** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
974	**B18R060** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
975	**B18R065** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
976	**B18R065** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
977	**B18R065** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
978	**B18R070** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
979	**B18R070** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
980	**B18R070** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
981	**B18R075** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
982	**B18R075** Baosteel	0.18	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
983	**B18R075** Baosteel	0.18	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
984	**B20HS065** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
985	**B20HS065** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
986	**B20HS065** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
987	**B20HS070** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
988	**B20HS070** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
989	**B20HS070** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
990	**B20HS075** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
991	**B20HS075** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
992	**B20HS075** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
993	**B20HS080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
994	**B20HS080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
995	**B20HS080** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
996	**B20HS085** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
997	**B20HS085** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
998	**B20HS085** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
999	**B20P075** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1000	**B20P075** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
1001	**B20P075** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1002	**B20P080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1003	**B20P080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
1004	**B20P080** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1005	**B20P085** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
1006	**B20P085** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1007	**B20P085** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1008	**B20PD080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1009	**B20PD080** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1010	**B20R060** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
1011	**B20R060** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1012	**B20R060** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1013	**B20R065** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
1014	**B20R065** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1015	**B20R065** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1016	**B20R070** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
1017	**B20R070** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
1018	**B20R070** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1019	**B20R075** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1020	**B20R075** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
1021	**B20R075** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1022	**B20R080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1023	**B20R080** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
1024	**B20R080** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1025	**B20R085** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1026	**B20R085** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.950** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1027	**B20RD065** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1028	**B20RD065** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1029	**B20RD070** Baosteel	0.20	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1030	**B20RD070** Baosteel	0.20	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1031	**B23G110** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
1032	**B23G110** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
1033	**B23G110** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1034	**B23HS070** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
1035	**B23HS070** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
1036	**B23HS070** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1037	**B23HS075** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1038	**B23HS075** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
1039	**B23HS075** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1040	**B23HS080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1041	**B23HS080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
1042	**B23HS080** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1043	**B23HS085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1044	**B23HS085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
1045	**B23HS085** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1046	**B23HS090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1047	**B23HS090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1048	**B23HS090** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1049	**B23P080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1050	**B23P080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
1051	**B23P080** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1052	**B23P085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1053	**B23P085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
1054	**B23P085** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1055	**B23P090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
1056	**B23P090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1057	**B23P090** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1058	**B23P095** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
1059	**B23P095** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1060	**B23P095** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1061	**B23P100** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1062	**B23P100** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1063	**B23P100** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1064	**B23PD085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1065	**B23PD085** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1066	**B23PD090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1067	**B23PD090** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1068	**B23R070** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1069	**B23R070** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
1070	**B23R070** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1071	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1072	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1073	**B23R075** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
1074	**B23R075** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1075	**B23R075** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1076	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1077	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
1078	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1079	**B23R080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1080	**B23R080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1081	**B23R080** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1082	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1083	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1084	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1085	**B23R085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1086	**B23R085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1087	**B23R085** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1088	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1089	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1090	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1091	**B23R090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1092	**B23R090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
1093	**B23R090** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1094	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1095	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.955** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1096	**B23RD070** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1097	**B23RD070** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1098	**B23RD075** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1099	**B23RD075** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
1100	**B23RD075** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1101	**B23RD075** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.97** dimensionslos	Typisch
1102	**B23RD080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1103	**B23RD080** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1104	**B23RD080** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1105	**B23RD080** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.97** dimensionslos	Typisch
1106	**B23RD085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1107	**B23RD085** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
1108	**B23RD085** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1109	**B23RD085** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.97** dimensionslos	Typisch
1110	**B23RD090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1111	**B23RD090** Baosteel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1112	**B23RD090** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1113	**B23RD090** Baosteel	0.23	Stapelfaktor	-	**0.97** dimensionslos	Typisch
1114	**B27G120** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
1115	**B27G120** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
1116	**B27G120** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1117	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1118	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1119	**B27P085** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1120	**B27P085** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1121	**B27P085** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1122	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1123	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1124	**B27P090** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1125	**B27P090** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1126	**B27P090** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1127	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1128	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1129	**B27P095** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1130	**B27P095** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1131	**B27P095** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1132	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1133	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1134	**B27P100** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1135	**B27P100** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1136	**B27P100** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1137	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1138	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1139	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1140	**B27P110** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
1141	**B27P110** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1142	**B27P110** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1143	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1144	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1145	**B27P120** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1146	**B27P120** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1147	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1148	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1149	**B27R080** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1150	**B27R080** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
1151	**B27R080** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1152	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1153	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1154	**B27R085** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
1155	**B27R085** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1156	**B27R085** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1157	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1158	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1159	**B27R090** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1160	**B27R090** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
1161	**B27R090** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1162	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1163	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1164	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1165	**B27R095** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
1166	**B27R095** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
1167	**B27R095** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1168	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1169	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1170	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Stapelfaktor	-	**0.960** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1171	**B30G120** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantierter Mindestwert
1172	**B30G120** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
1173	**B30G120** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1174	**B30G130** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
1175	**B30G130** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
1176	**B30G130** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1177	**B30P090** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1178	**B30P090** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
1179	**B30P090** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1180	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1181	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1182	**B30P095** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1183	**B30P095** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
1184	**B30P095** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1185	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1186	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1187	**B30P100** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1188	**B30P100** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
1189	**B30P100** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1190	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1191	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
1192	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1193	**B30P105** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1194	**B30P105** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1195	**B30P105** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1196	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1197	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1198	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1199	**B30P120** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
1200	**B30P120** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1201	**B30P120** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1202	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1203	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1204	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1205	**B30R090** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1206	**B30R090** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
1207	**B30R090** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1208	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1209	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1210	**B30R095** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1211	**B30R095** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
1212	**B30R095** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1213	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1214	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1215	**B30R100** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1216	**B30R100** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1217	**B30R100** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1218	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1219	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1220	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1221	**B30R105** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
1222	**B30R105** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Typisch
1223	**B30R105** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1224	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1225	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1226	**B35G135** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantierter Mindestwert
1227	**B35G135** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
1228	**B35G135** Baosteel	0.35	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1229	**B35G145** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantierter Mindestwert
1230	**B35G145** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
1231	**B35G145** Baosteel	0.35	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1232	**B35G155** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
1233	**B35G155** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
1234	**B35G155** Baosteel	0.35	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1235	**B35P115** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1236	**B35P115** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
1237	**B35P115** Baosteel	0.35	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1238	**B35P125** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
1239	**B35P125** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1240	**B35P125** Baosteel	0.35	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert
1241	**B35P135** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantierter Mindestwert
1242	**B35P135** Baosteel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
1243	**B35P135** Baosteel	0.35	Stapelfaktor	-	**0.965** dimensionslos	Garantierter Mindestwert

Herstellerquellen und Prüfbedingungen

Die Verweise auf Tabellen und Zeilen führen zu den ursprünglichen Prüfbedingungen.

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

Ausgabestand Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) Offizielles Dokument

PDF-Seite 28 · Datenzeilen 1-6, 15-20, 27-36, 47-56, 65-74, 81-86, 478-483, 492-497, 504-513, 524-533, 542-551, 558-563

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 29 · Datenzeilen 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 484, 486, 488, 490, 498, 500, 502

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 29 · Datenzeilen 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 485, 487, 489, 491, 499, 501, 503

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 29 · Datenzeilen 37-46, 57-64, 75-80, 514-523, 534-541, 552-557

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 87, 89, 91

Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 88, 90, 92, 128, 130, 133, 136, 139, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 93, 97, 101, 105, 140, 144, 148, 564, 568, 572, 576, 604, 608, 612

Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 26 · Datenzeilen 94, 96, 98, 100, 102, 104, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 181, 183, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 289, 291, 295, 297, 302, 304, 309, 311, 316, 318, 326, 328, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 387, 389, 394, 396, 404, 406, 414, 416, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 645, 647, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 743, 745, 749, 751, 755, 757, 761, 763, 767, 769, 775, 777, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 827, 829, 833, 835, 841, 843, 849, 851, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 95, 99, 103, 106, 142, 146, 150, 566, 570, 574, 577, 606, 610, 614
Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 107, 111, 115, 119, 123, 578, 582, 586, 590, 594
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 26 · Datenzeilen 108, 112, 116, 120, 124, 155, 159, 163, 167, 171, 579, 583, 587, 591, 595, 619, 623, 627, 631, 635
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 109, 113, 117, 121, 125, 580, 584, 588, 592, 596
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF-Seite 26 · Datenzeilen 110, 114, 118, 122, 126, 157, 161, 165, 169, 173, 581, 585, 589, 593, 597, 621, 625, 629, 633, 637
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 127, 129, 132, 135, 138, 184, 188, 192, 196, 200, 599, 601, 603, 650, 654, 658, 662
Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 131, 134, 137, 186, 190, 194, 198, 598, 600, 602, 648, 652, 656, 660
Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 152, 222, 224, 616, 684, 686
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 153, 223, 225, 617, 685, 687
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 154, 158, 162, 166, 170, 174, 618, 622, 626, 630, 634, 638
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 156, 160, 164, 168, 172, 175, 620, 624, 628, 632, 636, 639
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 176, 178, 640, 642
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 177, 179, 641, 643
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 180, 288, 371, 375, 454, 458, 462, 644, 742, 812, 816, 882, 886, 890
Fundstellen und Prüfverfahren Table 3 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 182, 290, 373, 377, 456, 460, 464, 646, 744, 814, 818, 884, 888, 892
Fundstellen und Prüfverfahren Table 3 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 202, 206, 210, 214, 218, 294, 301, 308, 315, 325, 332, 379, 386, 393, 403, 413, 466, 470, 474, 664, 668, 672, 676, 680, 748, 754, 760, 766, 774, 780, 820, 826, 832, 840, 848, 894, 898, 902
Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 204, 208, 212, 216, 220, 296, 303, 310, 317, 327, 333, 381, 388, 395, 405, 415, 468, 472, 476, 666, 670, 674, 678, 682, 750, 756, 762, 768, 776, 781, 822, 828, 834, 842, 850, 896, 900, 904
Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 226, 233, 243, 253, 263, 337, 344, 351, 361, 423, 430, 437, 447, 688, 694, 702, 710, 718, 784, 790, 796, 804, 856, 862, 868, 876
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 227, 229, 234, 236, 244, 246, 254, 256, 264, 266, 338, 340, 345, 347, 352, 354, 362, 364, 424, 426, 431, 433, 438, 440, 448, 450, 689, 691, 695, 697, 703, 705, 711, 713, 719, 721, 785, 787, 791, 793, 797, 799, 805, 807, 857, 859, 863, 865, 869, 871, 877, 879
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 228, 235, 245, 255, 265, 339, 346, 353, 363, 425, 432, 439, 449, 690, 696, 704, 712, 720, 786, 792, 798, 806, 858, 864, 870, 878
Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 230, 237, 247, 257, 267, 692, 698, 706, 714, 722
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-

refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 231, 239, 249, 259, 268, 693, 700, 708, 716, 723

Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 232, 241, 251, 261, 269, 300, 307, 314, 323, 331, 336, 385, 392, 401, 411, 421

Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · IEC/TR 62581-2010

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 238, 240, 248, 250, 258, 260, 356, 358, 366, 368, 442, 444, 699, 701, 707, 709, 715, 717, 801, 803, 809, 811, 873, 875

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.2 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 242, 252, 262, 324, 360, 370, 402, 412, 422, 446

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.2 · IEC/TR 62581-2010

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 270, 272, 276, 280, 284, 724, 726, 730, 734, 738

Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 271, 274, 278, 282, 286, 725, 728, 732, 736, 740

Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 28 · Datenzeilen 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.3 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 292, 746

Fundstellen und Prüfverfahren Table 8 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 293, 747

Fundstellen und Prüfverfahren Table 8 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 298, 305, 312, 319, 329, 334, 383, 390, 397, 407, 417, 752, 758, 764, 770, 778, 782, 824, 830, 836, 844, 852

Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 299, 306, 313, 321, 330, 335, 384, 391, 399, 409, 419, 753, 759, 765, 772, 779, 783, 825, 831, 838, 846, 854

Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 320, 322, 398, 400, 408, 410, 418, 420, 771, 773, 837, 839, 845, 847, 853, 855

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.2 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 341, 348, 355, 365, 427, 434, 441, 451, 788, 794, 800, 808, 860, 866, 872, 880

Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 342, 349, 357, 367, 428, 435, 443, 452, 789, 795, 802, 810, 861, 867, 874, 881

Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 343, 350, 359, 369, 429, 436, 445, 453

Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · IEC/TR 62581-2010

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF-Seite 28 · Datenzeilen 906-908, 913-915, 919-923, 929-933, 938-942, 946-948

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 29 · Datenzeilen 909-912, 916-918, 924-928, 934-937, 943-945

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Historische Sorte. Bitte klären Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 949, 952, 955

Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 950, 953, 956, 985, 988, 991, 994, 997, 1035, 1038, 1041, 1044, 1047

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 951, 954, 957

Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 19289

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 958, 961, 964, 967, 999, 1002, 1005

Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 26 · Datenzeilen 959, 962, 965, 1000, 1003, 1006, 1032, 1050, 1053, 1056, 1059, 1062, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1141, 1172, 1175, 1178, 1183, 1188, 1194, 1200, 1227, 1230, 1233, 1236, 1239, 1242

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 960, 963, 966, 968, 1001, 1004, 1007

Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 19289

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 969, 972, 975, 978, 981

Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 26 · Datenzeilen 970, 973, 976, 979, 982, 1011, 1014, 1017, 1020, 1023

Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 971, 974, 977, 980, 983

Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 19289

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 984, 987, 990, 993, 996, 1034, 1037, 1040, 1043, 1046

Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 986, 989, 992, 995, 998, 1036, 1039, 1042, 1045, 1048

Fundstellen und Prüfverfahren Table 6 · GB/T 19289

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 1008, 1064, 1066

Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 1009, 1028, 1030, 1065, 1067, 1097, 1100, 1104, 1108, 1112

Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 19289

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 1010, 1013, 1016, 1019, 1022, 1025, 1068, 1073, 1079, 1085, 1091, 1149, 1154, 1159, 1165, 1205, 1210, 1215, 1221

Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 12 · Datenzeilen 1012, 1015, 1018, 1021, 1024, 1026, 1070, 1075, 1081, 1087, 1093, 1151, 1156, 1161, 1167, 1207, 1212, 1217, 1223

Fundstellen und Prüfverfahren Table 5 · GB/T 19289

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 1027, 1029, 1096, 1098, 1102, 1106, 1110
Fundstellen und Prüfverfahren Table 9 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 1031, 1114, 1171, 1174, 1226, 1229, 1232
Fundstellen und Prüfverfahren Table 3 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 1033, 1116, 1173, 1176, 1228, 1231, 1234
Fundstellen und Prüfverfahren Table 3 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 1049, 1052, 1055, 1058, 1061, 1119, 1124, 1129, 1134, 1140, 1145, 1177, 1182, 1187, 1193, 1199, 1235, 1238, 1241
Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 1051, 1054, 1057, 1060, 1063, 1121, 1126, 1131, 1136, 1142, 1146, 1179, 1184, 1189, 1195, 1201, 1237, 1240, 1243
Fundstellen und Prüfverfahren Table 4 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 1069, 1074, 1080, 1086, 1092, 1150, 1155, 1160, 1166, 1206, 1211, 1216, 1222
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.1 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 1071, 1076, 1082, 1088, 1094
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 1072, 1078, 1084, 1090, 1095, 1123, 1128, 1133, 1139, 1144, 1148, 1181, 1186, 1192, 1198, 1204
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 1077, 1083, 1089, 1163, 1169, 1219
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.2 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 28 · Datenzeilen 1099, 1103, 1107, 1111
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.3 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 28 · Datenzeilen 1101, 1105, 1109, 1113
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.3 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 1117
Fundstellen und Prüfverfahren Table 8 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 1118
Fundstellen und Prüfverfahren Table 8 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF-Seite 13 · Datenzeilen 1122, 1127, 1132, 1137, 1143, 1147, 1180, 1185, 1190, 1196, 1202
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 27 · Datenzeilen 1138, 1191, 1197, 1203
Fundstellen und Prüfverfahren Table D.2 · GB/T 3655 (Epsteinrahmen)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 1152, 1157, 1162, 1168, 1208, 1213, 1218, 1224
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 13789 (Einzelblechprüfung)
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF-Seite 14 · Datenzeilen 1153, 1158, 1164, 1170, 1209, 1214, 1220, 1225
Fundstellen und Prüfverfahren Table 7 · GB/T 19289
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Unabhängige Zusammenstellung

Chenfan Electric hat diese Daten aus veröffentlichten Herstellerangaben unabhängig zusammengestellt.

Für die Abnahme gelten die Herstellerspezifikationen und die schriftlich vereinbarten Bestellbedingungen. Typische Werte und Referenzwerte dienen der Bewertung.
Banddaten dienen als technische Referenz. Die Verluste des fertigen Kerns müssen gesondert validiert werden.
Ausgabestand 2026-11-14.2