JFE Steel

Sortenübersicht des Herstellers

Datenübersicht

Sortendatenblätter	59
Veröffentlichte Werte	590
Angegebene Frequenzen	50 Hz / 60 Hz
Veröffentlichter Flussdichtebereich	1.5-1.7 T
Flussdichtestufen	2

Kennwerte bei 50 Hz

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1	**23JG110** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
2	**23JG110** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
3	**23JG110** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch
4	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typisch
5	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
6	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
7	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
8	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
9	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
10	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
11	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
12	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
13	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typisch
14	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
15	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typisch
16	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typisch
17	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
18	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
19	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typisch
20	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
21	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
22	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typisch
23	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
24	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
25	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typisch
26	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
27	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
28	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Typisch
29	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
30	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
31	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typisch
32	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
33	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
34	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typisch
35	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
36	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
37	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typisch
38	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantierter Höchstwert
39	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typisch
40	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typisch
41	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantierter Höchstwert
42	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
43	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Typisch
44	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
45	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
46	**27JG120** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
47	**27JG120** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
48	**27JG120** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
49	**27JG130** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
50	**27JG130** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
51	**27JG130** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typisch
52	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typisch
53	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
54	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
55	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
56	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
57	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typisch
58	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
59	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
60	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
61	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typisch
62	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
63	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typisch
64	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
65	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
66	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
67	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typisch
68	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
69	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
70	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typisch
71	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
72	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
73	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
74	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
75	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
76	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typisch
77	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
78	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
79	**30JG120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
80	**30JG120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
81	**30JG120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Typisch
82	**30JG130** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
83	**30JG130** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
84	**30JG130** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
85	**30JG140** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
86	**30JG140** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Garantierter Höchstwert
87	**30JG140** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Typisch
88	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
89	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
90	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typisch
91	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
92	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
93	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Typisch
94	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
95	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
96	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
97	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
98	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
99	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
100	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
101	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
102	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Typisch
103	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
104	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
105	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch
106	**35JG135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
107	**35JG135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Garantierter Höchstwert
108	**35JG135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.33** W/kg	Typisch
109	**35JG145** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch
110	**35JG145** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
111	**35JG145** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Typisch
112	**35JG155** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
113	**35JG155** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Garantierter Höchstwert
114	**35JG155** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typisch
115	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
116	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
117	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typisch
118	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
119	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
120	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typisch
121	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
122	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Garantierter Höchstwert
123	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Typisch
124	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
125	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
126	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Typisch
127	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
128	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
129	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
130	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Garantierter Höchstwert
131	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typisch
132	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
133	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
134	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Garantierter Höchstwert
135	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
136	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Garantierter Höchstwert
137	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
138	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Garantierter Höchstwert
139	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
140	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
141	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
142	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Garantierter Höchstwert
143	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
144	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Garantierter Höchstwert
145	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Typisch
146	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Garantierter Höchstwert
147	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typisch
148	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Garantierter Höchstwert
149	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
150	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Garantierter Höchstwert
151	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
152	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Garantierter Höchstwert
153	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
154	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
155	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
156	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Garantierter Höchstwert
157	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
158	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
159	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typisch
160	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantierter Höchstwert
161	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
162	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Garantierter Höchstwert
163	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
164	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
165	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typisch
166	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
167	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
168	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Garantierter Höchstwert
169	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Typisch
170	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Garantierter Höchstwert
171	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
172	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Garantierter Höchstwert
173	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
174	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Garantierter Höchstwert
175	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
176	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantierter Höchstwert
177	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typisch
178	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
179	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
180	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
181	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typisch
182	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Garantierter Höchstwert
183	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typisch
184	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
185	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
186	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Garantierter Höchstwert
187	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
188	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
189	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Typisch
190	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Garantierter Höchstwert
191	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
192	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.57** W/kg	Garantierter Höchstwert
193	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typisch

Kennwerte bei 60 Hz

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
194	**23JG110** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
195	**23JG110** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
196	**23JG110** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
197	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typisch
198	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
199	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Typisch
200	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
201	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
202	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
203	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typisch
204	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
205	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typisch
206	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typisch
207	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
208	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
209	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
210	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
211	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typisch
212	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typisch
213	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
214	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typisch
215	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
216	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
217	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typisch
218	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typisch
219	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
220	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
221	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typisch
222	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
223	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
224	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typisch
225	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
226	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
227	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typisch
228	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantierter Höchstwert
229	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typisch
230	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typisch
231	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Garantierter Höchstwert
232	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typisch
233	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typisch
234	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
235	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
236	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typisch
237	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
238	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
239	**27JG120** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
240	**27JG120** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
241	**27JG120** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typisch
242	**27JG130** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
243	**27JG130** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Garantierter Höchstwert
244	**27JG130** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Typisch
245	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
246	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
247	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
248	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
249	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
250	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Typisch
251	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typisch
252	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
253	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
254	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typisch
255	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
256	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typisch
257	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Typisch
258	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
259	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
260	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch
261	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantierter Höchstwert
262	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
263	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
264	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantierter Höchstwert
265	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typisch
266	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
267	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Garantierter Höchstwert
268	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
269	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typisch
270	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
271	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typisch
272	**30JG120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Typisch
273	**30JG120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
274	**30JG120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Typisch
275	**30JG130** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Typisch
276	**30JG130** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Garantierter Höchstwert
277	**30JG130** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Typisch
278	**30JG140** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
279	**30JG140** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	Garantierter Höchstwert
280	**30JG140** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Typisch
281	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
282	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
283	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Typisch
284	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
285	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
286	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Typisch
287	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Typisch
288	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantierter Höchstwert
289	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Typisch
290	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
291	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantierter Höchstwert
292	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typisch
293	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Typisch
294	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
295	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Typisch
296	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
297	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
298	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typisch
299	**35JG135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	Typisch
300	**35JG135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
301	**35JG135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Typisch
302	**35JG145** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
303	**35JG145** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Garantierter Höchstwert
304	**35JG145** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	Typisch
305	**35JG155** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Typisch
306	**35JG155** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
307	**35JG155** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Typisch
308	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Typisch
309	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Garantierter Höchstwert
310	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Typisch
311	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
312	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
313	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Typisch
314	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Typisch
315	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Garantierter Höchstwert
316	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Typisch
317	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Typisch
318	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Garantierter Höchstwert
319	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typisch
320	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
321	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Garantierter Höchstwert
322	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
323	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Garantierter Höchstwert
324	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typisch
325	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
326	**M-0H** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typisch
327	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
328	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typisch
329	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Garantierter Höchstwert
330	**M-0H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Typisch
331	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Garantierter Höchstwert
332	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typisch
333	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantierter Höchstwert
334	**M-0H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Typisch
335	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Garantierter Höchstwert
336	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typisch
337	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	Garantierter Höchstwert
338	**M-1H** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Typisch
339	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Garantierter Höchstwert
340	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typisch
341	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantierter Höchstwert
342	**M-1H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Typisch
343	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
344	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Typisch
345	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Garantierter Höchstwert
346	**M-1H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Typisch
347	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Garantierter Höchstwert
348	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Typisch
349	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Garantierter Höchstwert
350	**M-2H** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
351	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
352	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Typisch
353	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Garantierter Höchstwert
354	**M-2H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Typisch
355	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Garantierter Höchstwert
356	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typisch
357	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Garantierter Höchstwert
358	**M-3** JFE Steel	0.23	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
359	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Garantierter Höchstwert
360	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Typisch
361	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Garantierter Höchstwert
362	**M-3** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Typisch
363	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Garantierter Höchstwert
364	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
365	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Garantierter Höchstwert
366	**M-3H** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Typisch
367	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Garantierter Höchstwert
368	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Typisch
369	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Garantierter Höchstwert
370	**M-4** JFE Steel	0.27	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Typisch
371	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Garantierter Höchstwert
372	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Typisch
373	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	Garantierter Höchstwert
374	**M-4** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Typisch
375	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Garantierter Höchstwert
376	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typisch
377	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	Garantierter Höchstwert
378	**M-5** JFE Steel	0.3	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
379	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Garantierter Höchstwert
380	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Typisch
381	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Garantierter Höchstwert
382	**M-5** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	Typisch
383	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	Garantierter Höchstwert
384	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Typisch
385	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	Garantierter Höchstwert
386	**M-6** JFE Steel	0.35	Spezifische Eisenverluste	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Typisch

Weitere Kennwerte

Frequenz nicht gesondert angegeben

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
387	**23JG110** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.76** T	Typisch
388	**23JG110** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
389	**23JG110** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
390	**23JG110** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.92** T	Typisch
391	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.81** T	Typisch
392	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
393	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
394	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
395	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.81** T	Typisch
396	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
397	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
398	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
399	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.81** T	Typisch
400	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
401	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
402	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
403	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.85** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
404	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
405	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.91** T	Typisch
406	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
407	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.84** T	Typisch
408	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
409	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
410	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
411	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.89** T	Typisch
412	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
413	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
414	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typisch
415	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.89** T	Typisch
416	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
417	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
418	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typisch
419	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.89** T	Typisch
420	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
421	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
422	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typisch
423	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.84** T	Typisch
424	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
425	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
426	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
427	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.83** T	Typisch
428	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
429	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
430	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
431	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.82** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
432	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
433	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
434	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
435	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.89** T	Typisch
436	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
437	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
438	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typisch
439	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.89** T	Typisch
440	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
441	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
442	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typisch
443	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.89** T	Typisch
444	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
445	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
446	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typisch
447	**27JG120** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.76** T	Typisch
448	**27JG120** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
449	**27JG120** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
450	**27JG120** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.92** T	Typisch
451	**27JG130** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.74** T	Typisch
452	**27JG130** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
453	**27JG130** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.84** T	Typisch
454	**27JG130** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typisch
455	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.81** T	Typisch
456	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
457	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
458	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
459	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.81** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
460	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
461	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
462	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
463	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.91** T	Typisch
464	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
465	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.94** T	Typisch
466	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
467	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.90** T	Typisch
468	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
469	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
470	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
471	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.90** T	Typisch
472	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
473	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
474	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
475	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.84** T	Typisch
476	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
477	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
478	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
479	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.84** T	Typisch
480	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
481	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
482	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
483	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.90** T	Typisch
484	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
485	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
486	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
487	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.90** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
488	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
489	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
490	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
491	**30JG120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.76** T	Typisch
492	**30JG120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
493	**30JG120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
494	**30JG120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.92** T	Typisch
495	**30JG130** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.74** T	Typisch
496	**30JG130** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
497	**30JG130** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.84** T	Typisch
498	**30JG130** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typisch
499	**30JG140** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.73** T	Typisch
500	**30JG140** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
501	**30JG140** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.83** T	Typisch
502	**30JG140** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typisch
503	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.82** T	Typisch
504	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
505	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
506	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
507	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.82** T	Typisch
508	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
509	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
510	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
511	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.82** T	Typisch
512	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
513	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
514	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typisch
515	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.92** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
516	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
517	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.95** T	Typisch
518	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
519	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.91** T	Typisch
520	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
521	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.94** T	Typisch
522	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
523	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.90** T	Typisch
524	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
525	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
526	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
527	**35JG135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.77** T	Typisch
528	**35JG135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
529	**35JG135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
530	**35JG135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typisch
531	**35JG145** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.76** T	Typisch
532	**35JG145** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
533	**35JG145** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.84** T	Typisch
534	**35JG145** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typisch
535	**35JG155** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.74** T	Typisch
536	**35JG155** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
537	**35JG155** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.83** T	Typisch
538	**35JG155** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.90** T	Typisch
539	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.83** T	Typisch
540	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
541	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
542	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
543	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.83** T	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
544	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
545	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
546	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
547	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.83** T	Typisch
548	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
549	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
550	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typisch
551	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.90** T	Typisch
552	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
553	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.93** T	Typisch
554	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typisch
555	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 300 A/m	**1.89** T	Typisch
556	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantierter Mindestwert
557	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.92** T	Typisch
558	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typisch
559	**M-0H** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
560	**M-0H** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
561	**M-0H** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
562	**M-0H** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
563	**M-0H** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
564	**M-0H** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
565	**M-1H** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
566	**M-1H** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
567	**M-1H** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
568	**M-1H** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
569	**M-1H** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
570	**M-1H** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
571	**M-2H** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
572	**M-2H** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
573	**M-2H** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
574	**M-2H** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
575	**M-3** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
576	**M-3** JFE Steel	0.23	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
577	**M-3** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
578	**M-3** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
579	**M-3H** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
580	**M-3H** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.89** T	Typisch
581	**M-4** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
582	**M-4** JFE Steel	0.27	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.84** T	Typisch
583	**M-4** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
584	**M-4** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
585	**M-5** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
586	**M-5** JFE Steel	0.3	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.84** T	Typisch
587	**M-5** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
588	**M-5** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.84** T	Typisch
589	**M-6** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantierter Mindestwert
590	**M-6** JFE Steel	0.35	Magnetische Polarisation	H = 800 A/m	**1.83** T	Typisch

Herstellerquellen und Prüfbedingungen

Die Verweise auf Tabellen und Zeilen führen zu den ursprünglichen Prüfbedingungen.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets

Ausgabestand Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR Offizielles Dokument

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 1, 3, 46, 48-49, 51, 79, 81-82, 84-85, 87, 106, 108-109, 111-112, 114, 194, 196, 239, 241-242, 244, 272, 274-275, 277-278, 280, 299, 301-302, 304-305, 307, 387, 389-390, 447, 449-451, 453-454, 491, 493-495, 497-499, 501-502, 527, 529-531, 533-535, 537-538

Fundstellen und Prüfverfahren JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 2, 47, 50, 80, 83, 86, 107, 110, 113, 195, 240, 243, 273, 276, 279, 300, 303, 306, 388, 448, 452, 492, 496, 500, 528, 532, 536

Fundstellen und Prüfverfahren JG CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 4, 6-7, 9-10, 12, 52, 54-55, 57, 88, 90-91, 93-94, 96, 115, 117-118, 120-121, 123, 197, 199-200, 202-203, 205, 245, 247-248, 250, 281, 283-284, 286-287, 289, 308, 311, 313-314, 316, 391, 393-395, 397-399, 401-402, 455, 457-459, 461-462, 503, 505-507, 509-511, 513-514, 539, 541-543, 545-547, 549-550

Fundstellen und Prüfverfahren JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 5, 8, 11, 53, 56, 89, 92, 95, 116, 119, 122, 198, 201, 204, 246, 249, 282, 285, 288, 312, 315, 392, 396, 400, 456, 460, 504, 508, 512, 540, 544, 548

Fundstellen und Prüfverfahren JGH CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 13, 15-16, 18, 206, 208-209, 211, 403, 405-407, 409-410

Fundstellen und Prüfverfahren JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 14, 17, 207, 210, 404, 408

Fundstellen und Prüfverfahren JGHE CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 19, 21-22, 24-25, 27, 58, 60-61, 63-64, 66, 97, 99-100, 102-103, 105, 124, 126-127, 129, 212, 214-215, 217-218, 220, 251, 253-254, 256-257, 259, 290, 292-293, 295-296, 298, 317, 319-320, 322, 411, 413-415, 417-419, 421-422, 463, 465-467, 469-471, 473-474, 515, 517-519, 521-523, 525-526, 551, 553-555, 557-558

Fundstellen und Prüfverfahren JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 20, 23, 26, 59, 62, 65, 98, 101, 104, 125, 128, 213, 216, 219, 252, 255, 258, 291, 294, 297, 318, 321, 412, 416, 420, 464, 468, 472, 516, 520, 524, 552, 556

Fundstellen und Prüfverfahren JGS CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 28, 30-31, 33-34, 36, 67, 69-70, 72, 221, 223-224, 226-227, 229, 260, 262-263, 265, 423, 425-427, 429-431, 433-434, 475, 477-479, 481-482

Fundstellen und Prüfverfahren JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 29, 32, 35, 68, 71, 222, 225, 228, 261, 264, 424, 428, 432, 476, 480
Fundstellen und Prüfverfahren JGSD CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF-Seite 9 · Datenzeilen 37, 39-40, 42-43, 45, 73, 75-76, 78, 230, 232-233, 235-236, 238, 266, 268-269, 271, 435, 437-439, 441-443, 445-446, 483, 485-487, 489-490
Fundstellen und Prüfverfahren JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF-Seite 7 · Datenzeilen 38, 41, 44, 74, 77, 231, 234, 237, 267, 270, 436, 440, 444, 484, 488
Fundstellen und Prüfverfahren JGSE CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589
Fundstellen und Prüfverfahren AISI: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590
Fundstellen und Prüfverfahren AISI: Typical Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF-Seite 6 · Datenzeilen 309
Fundstellen und Prüfverfahren JGH CORE: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF-Seite 8 · Datenzeilen 310
Fundstellen und Prüfverfahren JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF-Seite 10 · Datenzeilen 345
Fundstellen und Prüfverfahren AISI: Grades and Specifications · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF-Seite 11 · Datenzeilen 346
Fundstellen und Prüfverfahren AISI: Typical Magnetic Properties · Prüfbedingungen in der Quelle
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

Unabhängige Zusammenstellung

Chenfan Electric hat diese Daten aus veröffentlichten Herstellerangaben unabhängig zusammengestellt.

Für die Abnahme gelten die Herstellerspezifikationen und die schriftlich vereinbarten Bestellbedingungen. Typische Werte und Referenzwerte dienen der Bewertung.
Banddaten dienen als technische Referenz. Die Verluste des fertigen Kerns müssen gesondert validiert werden.
Ausgabestand 2026-11-14.2