NLMK

Sortenübersicht des Herstellers

Datenübersicht

Sortendatenblätter	25
Veröffentlichte Werte	76
Angegebene Frequenzen	50 Hz
Veröffentlichter Flussdichtebereich	1.7 T
Flussdichtestufen	1

Kennwerte bei 50 Hz

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
1	**M100-23P** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
2	**M100-23P** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.98** W/kg	Typisch
3	**M100-27P** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
4	**M100-27P** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.99** W/kg	Typisch
5	**M105-30P** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
6	**M105-30P** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.04** W/kg	Typisch
7	**M110-23S** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
8	**M110-23S** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.03** W/kg	Typisch
9	**M110-27P** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
10	**M110-27P** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.07** W/kg	Typisch
11	**M110-30P** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
12	**M110-30P** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.07** W/kg	Typisch

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
13	**M120-27S** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
14	**M120-27S** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.13** W/kg	Typisch
15	**M120-30S** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
16	**M120-30S** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.12** W/kg	Typisch
17	**M130-30S** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
18	**M130-30S** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.26** W/kg	Typisch
19	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
20	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.89** W/kg	Typisch
21	**M95-23P** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
22	**M95-23P** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.93** W/kg	Typisch
23	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
24	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.945** W/kg	Typisch
25	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.90** W/kg	Garantierter Höchstwert
26	**T100-23D** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
27	**T100-27D** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.00** W/kg	Garantierter Höchstwert
28	**T105-27S** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
29	**T105-27S** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.02** W/kg	Typisch
30	**T105-30D** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.05** W/kg	Garantierter Höchstwert
31	**T110-23S** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
32	**T110-27S** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.10** W/kg	Garantierter Höchstwert
33	**T111-30S** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.11** W/kg	Garantierter Höchstwert
34	**T120-27S** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
35	**T120-30S** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.20** W/kg	Garantierter Höchstwert
36	**T130-30S** NLMK	0.3	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**1.30** W/kg	Garantierter Höchstwert
37	**T95-23D** NLMK	0.23	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert
38	**T95-27D** NLMK	0.27	Spezifische Eisenverluste	50 Hz / 1.7 T Keine Angabe zu B oder J	**0.95** W/kg	Garantierter Höchstwert

Weitere Kennwerte

Frequenz nicht gesondert angegeben

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
39	**M100-23P** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
40	**M100-23P** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
41	**M100-27P** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
42	**M100-27P** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
43	**M105-30P** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
44	**M105-30P** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Typisch
45	**M110-23S** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantierter Mindestwert
46	**M110-23S** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
47	**M110-27P** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
48	**M110-27P** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Typisch
49	**M110-30P** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
50	**M110-30P** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Typisch
51	**M120-27S** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantierter Mindestwert
52	**M120-27S** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.86** T	Typisch
53	**M120-30S** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantierter Mindestwert

Nummer	Hersteller / Sorte	Dicke mm	Kennwert	Prüfpunkt	Wert	Werttyp
54	**M120-30S** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Typisch
55	**M130-30S** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantierter Mindestwert
56	**M130-30S** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.85** T	Typisch
57	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
58	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
59	**M95-23P** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
60	**M95-23P** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
61	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
62	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
63	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantierter Mindestwert
64	**T100-23D** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantierter Mindestwert
65	**T100-27D** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantierter Mindestwert
66	**T105-27S** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
67	**T105-27S** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.88** T	Typisch
68	**T105-30D** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
69	**T110-23S** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantierter Mindestwert
70	**T110-27S** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantierter Mindestwert
71	**T111-30S** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
72	**T120-27S** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.84** T	Garantierter Mindestwert
73	**T120-30S** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantierter Mindestwert
74	**T130-30S** NLMK	0.3	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.84** T	Garantierter Mindestwert
75	**T95-23D** NLMK	0.23	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert
76	**T95-27D** NLMK	0.27	Magnetische Flussdichte	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantierter Mindestwert

Herstellerquellen und Prüfbedingungen

Die Verweise auf Tabellen und Zeilen führen zu den ursprünglichen Prüfbedingungen.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

Ausgabestand 2024 (printed, cover) Offizielles Dokument

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 1

Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 2

Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 3

Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 4

Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 5

Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 6

Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 7

Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 8

Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 9

Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 10
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 11
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 12
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 13
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 14
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 15
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 16
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 17
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 18
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 19
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 20
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 21
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 22
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 23
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 24
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 25
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation STO 05757665-008. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 26
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 27
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 28
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 29
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 30
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 31
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.

Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 32
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 33
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 34
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 35
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 36
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 37
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 38
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 39
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 40
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 41
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 42
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 43
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 44
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 45
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 46
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 47
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 48
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 49
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 50
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 51
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 52
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 53
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 54
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 55
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 56
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 57
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 58
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 59
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 60
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 61
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation EN 10107. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 62
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 63
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation STO 05757665-008. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 64
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 65
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 66
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) EN grade designation is not listed. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 67
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Für typische Werte in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 68
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 69
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 70
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 71
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 72
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 73
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF-Seite 51 · Datenzeilen 74
Fundstellen und Prüfverfahren §9 Standard grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 75
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF-Seite 52 · Datenzeilen 76
Fundstellen und Prüfverfahren §9 High-permeability grades · Spezifikation GOST 32482. Prüfvorrichtung in der Tabelle in Abschnitt 9 nicht angegeben.
Hinweise zu den Prüfbedingungen (auf Englisch) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

Unabhängige Zusammenstellung

Chenfan Electric hat diese Daten aus veröffentlichten Herstellerangaben unabhängig zusammengestellt.

Für die Abnahme gelten die Herstellerspezifikationen und die schriftlich vereinbarten Bestellbedingungen. Typische Werte und Referenzwerte dienen der Bewertung.

Banddaten dienen als technische Referenz. Die Verluste des fertigen Kerns müssen gesondert validiert werden.
Ausgabestand 2026-11-14.2