# Manual completo del acero CRGO

Datos técnicos del acero CRGO

## Resumen de los datos

| | |
|---|---|
| Fichas de grado | 473 |
| Valores publicados | 5662 |
| Frecuencias declaradas | 50 Hz / 60 Hz |
| Intervalo de densidad de flujo publicado | 0.1-1.9 T |
| Niveles de densidad de flujo | 19 |

## Propiedades a 50 Hz

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **H100-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 2 | **H100-30** Aperam | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 3 | **H105-30** Aperam | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 4 | **H110-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 5 | **H110-30** Aperam | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 6 | **H120-30** Aperam | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 7 | **L080-23** Aperam | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 8 | **L085-23** Aperam | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 9 | **L085-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 10 | **L090-23** Aperam | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 11 | **L090-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 12 | **L095-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 13 | **L100-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 14 | **R120-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 15 | **R130-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 16 | **R130-30** Aperam | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 17 | **R140-30** Aperam | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.40** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **18QG080** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Típico |
| 19 | **18QG080** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 20 | **18QG085** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Típico |
| 21 | **18QG085** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |
| 22 | **18QG095** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Típico |
| 23 | **18QG095** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 24 | **18RK065** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.48** W/kg | Típico |
| 25 | **18RK065** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.64** W/kg | Típico |
| 26 | **18RK070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.50** W/kg | Típico |
| 27 | **18RK070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.68** W/kg | Típico |
| 28 | **18RK075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.51** W/kg | Típico |
| 29 | **18RK075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 30 | **18RK085** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.56** W/kg | Típico |
| 31 | **18RK085** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |
| 32 | **20QG080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Típico |
| 33 | **20QG080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 34 | **20QG085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Típico |
| 35 | **20QG085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Típico |
| 36 | **20QG095** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.65** W/kg | Típico |
| 37 | **20QG095** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 38 | **20RK070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.50** W/kg | Típico |
| 39 | **20RK070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.68** W/kg | Típico |
| 40 | **20RK075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.52** W/kg | Típico |
| 41 | **20RK075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Típico |
| 42 | **20RK085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.57** W/kg | Típico |
| 43 | **20RK085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Típico |
| 44 | **23Q110** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Típico |
| 45 | **23Q110** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | **23QG085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Típico |
| 47 | **23QG085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Típico |
| 48 | **23QG090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Típico |
| 49 | **23QG090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Típico |
| 50 | **23QG095** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Típico |
| 51 | **23QG095** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Típico |
| 52 | **23QG100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Típico |
| 53 | **23QG100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 54 | **23RK075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Típico |
| 55 | **23RK075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.75** W/kg | Típico |
| 56 | **23RK080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.57** W/kg | Típico |
| 57 | **23RK080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 58 | **23RK085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Típico |
| 59 | **23RK085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.81** W/kg | Típico |
| 60 | **23RK090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Típico |
| 61 | **23RK090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Típico |
| 62 | **23RK100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Típico |
| 63 | **23RK100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Típico |
| 64 | **27Q120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.77** W/kg | Típico |
| 65 | **27Q120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.06** W/kg | Típico |
| 66 | **27QG090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Típico |
| 67 | **27QG090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Típico |
| 68 | **27QG095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Típico |
| 69 | **27QG095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 70 | **27QG100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Típico |
| 71 | **27QG100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Típico |
| 72 | **27QG120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 73 | **27QG120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | **27RK085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.63** W/kg | Típico |
| 75 | **27RK085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Típico |
| 76 | **27RK090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Típico |
| 77 | **27RK090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Típico |
| 78 | **27RK095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Típico |
| 79 | **27RK095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Típico |
| 80 | **27RK100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Típico |
| 81 | **27RK100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Típico |
| 82 | **30Q120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 83 | **30Q120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Típico |
| 84 | **30Q130** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Típico |
| 85 | **30Q130** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.13** W/kg | Típico |
| 86 | **30QG100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 87 | **30QG100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Típico |
| 88 | **30QG105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.75** W/kg | Típico |
| 89 | **30QG105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Típico |
| 90 | **30QG120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Típico |
| 91 | **30QG120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Típico |
| 92 | **30RK095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Típico |
| 93 | **30RK095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Típico |
| 94 | **30RK100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Típico |
| 95 | **30RK100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.94** W/kg | Típico |
| 96 | **30RK105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Típico |
| 97 | **30RK105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Típico |
| 98 | **35Q145** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.92** W/kg | Típico |
| 99 | **35Q145** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.23** W/kg | Típico |
| 100 | **35Q155** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Típico |
| 101 | **35Q155** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.30** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | **35QG135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Típico |
| 103 | **35QG135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.16** W/kg | Típico |
| 104 | **B18HS065** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.65** W/kg | Máximo garantizado |
| 105 | **B18HS065** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.64** W/kg | Típico |
| 106 | **B18HS070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Máximo garantizado |
| 107 | **B18HS070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.68** W/kg | Típico |
| 108 | **B18HS075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Máximo garantizado |
| 109 | **B18HS075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 110 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.52** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 111 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.51** W/kg | Típico |
| 112 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.70** W/kg | Máximo garantizado |
| 113 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Típico |
| 114 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 115 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Típico |
| 116 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 117 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Típico |
| 118 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 119 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Típico |
| 120 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Máximo garantizado |
| 121 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Típico |
| 122 | **B18P085** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 123 | **B18P085** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Máximo garantizado |
| 124 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.41** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 125 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.40** W/kg | Típico |
| 126 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.55** W/kg | Máximo garantizado |
| 127 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.54** W/kg | Típico |
| 128 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.45** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 129 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.44** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.60** W/kg | Máximo garantizado |
| 131 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.59** W/kg | Típico |
| 132 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.47** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 133 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.48** W/kg | Típico |
| 134 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.64** W/kg | Máximo garantizado |
| 135 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.64** W/kg | Típico |
| 136 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.51** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 137 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.50** W/kg | Típico |
| 138 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Máximo garantizado |
| 139 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.68** W/kg | Típico |
| 140 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.54** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 141 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.52** W/kg | Típico |
| 142 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Máximo garantizado |
| 143 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 144 | **B20HS065** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.65** W/kg | Máximo garantizado |
| 145 | **B20HS065** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.64** W/kg | Típico |
| 146 | **B20HS070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Máximo garantizado |
| 147 | **B20HS070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.68** W/kg | Típico |
| 148 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.56** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 149 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Máximo garantizado |
| 150 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 151 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.60** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 152 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Máximo garantizado |
| 153 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 154 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 155 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Máximo garantizado |
| 156 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |
| 157 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Valor de referencia publicado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Típico |
| 159 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 160 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Típico |
| 161 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 162 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Típico |
| 163 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 164 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Típico |
| 165 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 166 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.60** W/kg | Típico |
| 167 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Máximo garantizado |
| 168 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |
| 169 | **B20PD080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 170 | **B20PD080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Máximo garantizado |
| 171 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.45** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 172 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.44** W/kg | Típico |
| 173 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.60** W/kg | Máximo garantizado |
| 174 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.59** W/kg | Típico |
| 175 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.48** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 176 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.47** W/kg | Típico |
| 177 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.65** W/kg | Máximo garantizado |
| 178 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.64** W/kg | Típico |
| 179 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.51** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 180 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.51** W/kg | Típico |
| 181 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Máximo garantizado |
| 182 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.68** W/kg | Típico |
| 183 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.54** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 184 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.53** W/kg | Típico |
| 185 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 187 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.56** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 188 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Típico |
| 189 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Máximo garantizado |
| 190 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.77** W/kg | Típico |
| 191 | **B20R085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.60** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 192 | **B20R085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.82** W/kg | Máximo garantizado |
| 193 | **B20RD065** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.47** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 194 | **B20RD065** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.64** W/kg | Máximo garantizado |
| 195 | **B20RD070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.51** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 196 | **B20RD070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Máximo garantizado |
| 197 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 198 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Típico |
| 199 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Máximo garantizado |
| 200 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Típico |
| 201 | **B23HS070** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.70** W/kg | Máximo garantizado |
| 202 | **B23HS070** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Típico |
| 203 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.57** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 204 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Típico |
| 205 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Máximo garantizado |
| 206 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 207 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 208 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Típico |
| 209 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Máximo garantizado |
| 210 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 211 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.65** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 212 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.60** W/kg | Típico |
| 213 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |
| 215 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 216 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.63** W/kg | Típico |
| 217 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Máximo garantizado |
| 218 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Típico |
| 219 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.60** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 220 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Típico |
| 221 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 222 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Típico |
| 223 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 224 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Típico |
| 225 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 226 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |
| 227 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.65** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 228 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Típico |
| 229 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Máximo garantizado |
| 230 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Típico |
| 231 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 232 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Típico |
| 233 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Máximo garantizado |
| 234 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Típico |
| 235 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 236 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Típico |
| 237 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.96** W/kg | Máximo garantizado |
| 238 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 239 | **B23PD085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 240 | **B23PD085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Máximo garantizado |
| 241 | **B23PD090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valor de referencia publicado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | **B23PD090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Máximo garantizado |
| 243 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.54** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 244 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.52** W/kg | Típico |
| 245 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.70** W/kg | Máximo garantizado |
| 246 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Típico |
| 247 | **B23R070-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.54** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 248 | **B23R070-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.70** W/kg | Máximo garantizado |
| 249 | **B23R070-LM** Baosteel | 0.23 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Máximo garantizado |
| 250 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.56** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 251 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.56** W/kg | Típico |
| 252 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 253 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Típico |
| 254 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.56** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 255 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.56** W/kg | Típico |
| 256 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 257 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 258 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Máximo garantizado |
| 259 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **53** dB(A) | Típico |
| 260 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 261 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.57** W/kg | Típico |
| 262 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Máximo garantizado |
| 263 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.77** W/kg | Típico |
| 264 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 265 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.57** W/kg | Típico |
| 266 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Máximo garantizado |
| 267 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.77** W/kg | Típico |
| 268 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Máximo garantizado |
| 269 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **53** dB(A) | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 271 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Típico |
| 272 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.82** W/kg | Máximo garantizado |
| 273 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Típico |
| 274 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 275 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Típico |
| 276 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.82** W/kg | Máximo garantizado |
| 277 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Típico |
| 278 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Máximo garantizado |
| 279 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **53** dB(A) | Típico |
| 280 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.65** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 281 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Típico |
| 282 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Máximo garantizado |
| 283 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Típico |
| 284 | **B23R090-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.65** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 285 | **B23R090-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Máximo garantizado |
| 286 | **B23R090-LM** Baosteel | 0.23 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Máximo garantizado |
| 287 | **B23RD070** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.53** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 288 | **B23RD070** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.70** W/kg | Máximo garantizado |
| 289 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 290 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Típico |
| 291 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Máximo garantizado |
| 292 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 293 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 294 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.57** W/kg | Típico |
| 295 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Máximo garantizado |
| 296 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.76** W/kg | Típico |
| 297 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.60** W/kg | Valor de referencia publicado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Típico |
| 299 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.81** W/kg | Máximo garantizado |
| 300 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 301 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 302 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Típico |
| 303 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Máximo garantizado |
| 304 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |
| 305 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 306 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.75** W/kg | Típico |
| 307 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Máximo garantizado |
| 308 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Típico |
| 309 | **B27G140-NC** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **1.09** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 310 | **B27G140-NC** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.38** W/kg | Máximo garantizado |
| 311 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 312 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Típico |
| 313 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 314 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Típico |
| 315 | **B27P085-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 316 | **B27P085-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 317 | **B27P085-LM** Baosteel | 0.27 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Máximo garantizado |
| 318 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 319 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Típico |
| 320 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Máximo garantizado |
| 321 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Típico |
| 322 | **B27P090-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 323 | **B27P090-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Máximo garantizado |
| 324 | **B27P090-LM** Baosteel | 0.27 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Máximo garantizado |
| 325 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Valor de referencia publicado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Típico |
| 327 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Máximo garantizado |
| 328 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Típico |
| 329 | **B27P095-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 330 | **B27P095-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Máximo garantizado |
| 331 | **B27P095-LM** Baosteel | 0.27 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Máximo garantizado |
| 332 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 333 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Típico |
| 334 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.96** W/kg | Máximo garantizado |
| 335 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.94** W/kg | Típico |
| 336 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 337 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Típico |
| 338 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.96** W/kg | Máximo garantizado |
| 339 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Típico |
| 340 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Máximo garantizado |
| 341 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **55** dB(A) | Típico |
| 342 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 343 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Típico |
| 344 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Máximo garantizado |
| 345 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Típico |
| 346 | **B27P110-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 347 | **B27P110-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Máximo garantizado |
| 348 | **B27P110-LM** Baosteel | 0.27 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Máximo garantizado |
| 349 | **B27P120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.82** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 350 | **B27P120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 351 | **B27P120-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.82** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 352 | **B27P120-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 353 | **B27P120-LM** Baosteel | 0.27 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 355 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Típico |
| 356 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 357 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 358 | **B27R080-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 359 | **B27R080-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 360 | **B27R080-LM** Baosteel | 0.27 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Máximo garantizado |
| 361 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 362 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Típico |
| 363 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Máximo garantizado |
| 364 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.82** W/kg | Típico |
| 365 | **B27R085-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 366 | **B27R085-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Máximo garantizado |
| 367 | **B27R085-LM** Baosteel | 0.27 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Máximo garantizado |
| 368 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 369 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Típico |
| 370 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Máximo garantizado |
| 371 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.86** W/kg | Típico |
| 372 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 373 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.63** W/kg | Típico |
| 374 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Máximo garantizado |
| 375 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Típico |
| 376 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Máximo garantizado |
| 377 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **55** dB(A) | Típico |
| 378 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 379 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Típico |
| 380 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Máximo garantizado |
| 381 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 383 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Típico |
| 384 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Máximo garantizado |
| 385 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Típico |
| 386 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Máximo garantizado |
| 387 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **55** dB(A) | Típico |
| 388 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 389 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.79** W/kg | Típico |
| 390 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Máximo garantizado |
| 391 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Típico |
| 392 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 393 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Típico |
| 394 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 395 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.13** W/kg | Típico |
| 396 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 397 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Típico |
| 398 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 399 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Típico |
| 400 | **B30P090-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 401 | **B30P090-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 402 | **B30P090-LM** Baosteel | 0.30 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Máximo garantizado |
| 403 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 404 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Típico |
| 405 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 406 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.94** W/kg | Típico |
| 407 | **B30P095-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 408 | **B30P095-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 409 | **B30P095-LM** Baosteel | 0.30 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 411 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 412 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Máximo garantizado |
| 413 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Típico |
| 414 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 415 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 416 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Máximo garantizado |
| 417 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Típico |
| 418 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Máximo garantizado |
| 419 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **55** dB(A) | Típico |
| 420 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 421 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Típico |
| 422 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.01** W/kg | Máximo garantizado |
| 423 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Típico |
| 424 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 425 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Típico |
| 426 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.01** W/kg | Máximo garantizado |
| 427 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.01** W/kg | Típico |
| 428 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Máximo garantizado |
| 429 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **55** dB(A) | Típico |
| 430 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.79** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 431 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Típico |
| 432 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 433 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.02** W/kg | Típico |
| 434 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.79** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 435 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 436 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 437 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Máximo garantizado |
| 439 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **55** dB(A) | Típico |
| 440 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 441 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Típico |
| 442 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Máximo garantizado |
| 443 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Típico |
| 444 | **B30R090-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 445 | **B30R090-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Máximo garantizado |
| 446 | **B30R090-LM** Baosteel | 0.30 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Máximo garantizado |
| 447 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 448 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Típico |
| 449 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Máximo garantizado |
| 450 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.91** W/kg | Típico |
| 451 | **B30R095-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 452 | **B30R095-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Máximo garantizado |
| 453 | **B30R095-LM** Baosteel | 0.30 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Máximo garantizado |
| 454 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 455 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Típico |
| 456 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.96** W/kg | Máximo garantizado |
| 457 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.94** W/kg | Típico |
| 458 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 459 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Típico |
| 460 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.96** W/kg | Máximo garantizado |
| 461 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 462 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Máximo garantizado |
| 463 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **55** dB(A) | Típico |
| 464 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 465 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 467 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Típico |
| 468 | **B30R105-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 469 | **B30R105-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 470 | **B30R105-LM** Baosteel | 0.30 | Nivel de velocidad de magnetostricción | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Máximo garantizado |
| 471 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 472 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.90** W/kg | Típico |
| 473 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 474 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Típico |
| 475 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.95** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 476 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 477 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 478 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.23** W/kg | Típico |
| 479 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **1.02** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 480 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Típico |
| 481 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.35** W/kg | Máximo garantizado |
| 482 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.30** W/kg | Típico |
| 483 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 484 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Típico |
| 485 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.12** W/kg | Máximo garantizado |
| 486 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.11** W/kg | Típico |
| 487 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 488 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Típico |
| 489 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Máximo garantizado |
| 490 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.14** W/kg | Típico |
| 491 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 492 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.89** W/kg | Típico |
| 493 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Típico |
| 495 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00265** W/kg | Típico |
| 496 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.00962** W/kg | Típico |
| 497 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0208** W/kg | Típico |
| 498 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0363** W/kg | Típico |
| 499 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0562** W/kg | Típico |
| 500 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0799** W/kg | Típico |
| 501 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1083** W/kg | Típico |
| 502 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.1412** W/kg | Típico |
| 503 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.1786** W/kg | Típico |
| 504 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.221** W/kg | Típico |
| 505 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.267** W/kg | Típico |
| 506 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.318** W/kg | Típico |
| 507 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.374** W/kg | Típico |
| 508 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.435** W/kg | Típico |
| 509 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.490** W/kg | Típico |
| 510 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.49** W/kg | Típico |
| 511 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.576** W/kg | Típico |
| 512 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.74** W/kg | Máximo garantizado |
| 513 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.677** W/kg | Típico |
| 514 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.67** W/kg | Típico |
| 515 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.822** W/kg | Típico |
| 516 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **1.140** W/kg | Típico |
| 517 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00351** W/kg | Típico |
| 518 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00317** W/kg | Típico |
| 519 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.01260** W/kg | Típico |
| 520 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.01191** W/kg | Típico |
| 521 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0262** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0274** W/kg | Típico |
| 523 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0458** W/kg | Típico |
| 524 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0476** W/kg | Típico |
| 525 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0728** W/kg | Típico |
| 526 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0702** W/kg | Típico |
| 527 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1031** W/kg | Típico |
| 528 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0995** W/kg | Típico |
| 529 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1337** W/kg | Típico |
| 530 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1383** W/kg | Típico |
| 531 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.1726** W/kg | Típico |
| 532 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.1785** W/kg | Típico |
| 533 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.224** W/kg | Típico |
| 534 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.217** W/kg | Típico |
| 535 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.266** W/kg | Típico |
| 536 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.275** W/kg | Típico |
| 537 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.320** W/kg | Típico |
| 538 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.331** W/kg | Típico |
| 539 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.381** W/kg | Típico |
| 540 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.394** W/kg | Típico |
| 541 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.463** W/kg | Típico |
| 542 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.447** W/kg | Típico |
| 543 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.539** W/kg | Típico |
| 544 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.521** W/kg | Típico |
| 545 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.65** W/kg | Máximo garantizado |
| 546 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.604** W/kg | Típico |
| 547 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.60** W/kg | Típico |
| 548 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.624** W/kg | Típico |
| 549 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.697** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.724** W/kg | Típico |
| 551 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 552 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.852** W/kg | Típico |
| 553 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.83** W/kg | Típico |
| 554 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.826** W/kg | Típico |
| 555 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **1.037** W/kg | Típico |
| 556 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **1.064** W/kg | Típico |
| 557 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **1.496** W/kg | Típico |
| 558 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **1.545** W/kg | Típico |
| 559 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00676** VA/kg | Típico |
| 560 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00628** VA/kg | Típico |
| 561 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0219** VA/kg | Típico |
| 562 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0231** VA/kg | Típico |
| 563 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0457** VA/kg | Típico |
| 564 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0472** VA/kg | Típico |
| 565 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0757** VA/kg | Típico |
| 566 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0772** VA/kg | Típico |
| 567 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.1121** VA/kg | Típico |
| 568 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.1110** VA/kg | Típico |
| 569 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1513** VA/kg | Típico |
| 570 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1510** VA/kg | Típico |
| 571 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1948** VA/kg | Típico |
| 572 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1953** VA/kg | Típico |
| 573 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.243** VA/kg | Típico |
| 574 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.244** VA/kg | Típico |
| 575 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.295** VA/kg | Típico |
| 576 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.297** VA/kg | Típico |
| 577 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.355** VA/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.352** VA/kg | Típico |
| 579 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.419** VA/kg | Típico |
| 580 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.414** VA/kg | Típico |
| 581 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.490** VA/kg | Típico |
| 582 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.485** VA/kg | Típico |
| 583 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.565** VA/kg | Típico |
| 584 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.570** VA/kg | Típico |
| 585 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.658** VA/kg | Típico |
| 586 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.667** VA/kg | Típico |
| 587 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.781** VA/kg | Típico |
| 588 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.788** VA/kg | Típico |
| 589 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.922** VA/kg | Típico |
| 590 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.954** VA/kg | Típico |
| 591 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.260** VA/kg | Típico |
| 592 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.264** VA/kg | Típico |
| 593 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **2.29** VA/kg | Típico |
| 594 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **2.19** VA/kg | Típico |
| 595 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **9.57** VA/kg | Típico |
| 596 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **9.35** VA/kg | Típico |
| 597 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00289** W/kg | Típico |
| 598 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.01082** W/kg | Típico |
| 599 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0236** W/kg | Típico |
| 600 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0413** W/kg | Típico |
| 601 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0635** W/kg | Típico |
| 602 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0903** W/kg | Típico |
| 603 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1218** W/kg | Típico |
| 604 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.1578** W/kg | Típico |
| 605 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.1984** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.244** W/kg | Típico |
| 607 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.296** W/kg | Típico |
| 608 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.354** W/kg | Típico |
| 609 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.418** W/kg | Típico |
| 610 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.487** W/kg | Típico |
| 611 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.60** W/kg | Máximo garantizado |
| 612 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.56** W/kg | Típico |
| 613 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.565** W/kg | Típico |
| 614 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.655** W/kg | Típico |
| 615 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 616 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.773** W/kg | Típico |
| 617 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.77** W/kg | Típico |
| 618 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.967** W/kg | Típico |
| 619 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **1.365** W/kg | Típico |
| 620 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00578** VA/kg | Típico |
| 621 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.02000** VA/kg | Típico |
| 622 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0417** VA/kg | Típico |
| 623 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0693** VA/kg | Típico |
| 624 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.1022** VA/kg | Típico |
| 625 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1402** VA/kg | Típico |
| 626 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1834** VA/kg | Típico |
| 627 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.232** VA/kg | Típico |
| 628 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.288** VA/kg | Típico |
| 629 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.354** VA/kg | Típico |
| 630 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.433** VA/kg | Típico |
| 631 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.529** VA/kg | Típico |
| 632 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.648** VA/kg | Típico |
| 633 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.795** VA/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.980** VA/kg | Típico |
| 635 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **1.228** VA/kg | Típico |
| 636 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.660** VA/kg | Típico |
| 637 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **2.87** VA/kg | Típico |
| 638 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **9.93** VA/kg | Típico |
| 639 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00362** W/kg | Típico |
| 640 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00383** W/kg | Típico |
| 641 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.01439** W/kg | Típico |
| 642 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.01390** W/kg | Típico |
| 643 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0317** W/kg | Típico |
| 644 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0308** W/kg | Típico |
| 645 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0539** W/kg | Típico |
| 646 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0551** W/kg | Típico |
| 647 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0826** W/kg | Típico |
| 648 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0844** W/kg | Típico |
| 649 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1192** W/kg | Típico |
| 650 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1168** W/kg | Típico |
| 651 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1593** W/kg | Típico |
| 652 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1563** W/kg | Típico |
| 653 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.205** W/kg | Típico |
| 654 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.201** W/kg | Típico |
| 655 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.252** W/kg | Típico |
| 656 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.257** W/kg | Típico |
| 657 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.308** W/kg | Típico |
| 658 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.314** W/kg | Típico |
| 659 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.378** W/kg | Típico |
| 660 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.371** W/kg | Típico |
| 661 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.449** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.441** W/kg | Típico |
| 663 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.518** W/kg | Típico |
| 664 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.526** W/kg | Típico |
| 665 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.602** W/kg | Típico |
| 666 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.612** W/kg | Típico |
| 667 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.73** W/kg | Máximo garantizado |
| 668 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.707** W/kg | Típico |
| 669 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.70** W/kg | Típico |
| 670 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.698** W/kg | Típico |
| 671 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.817** W/kg | Típico |
| 672 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.805** W/kg | Típico |
| 673 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 674 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.95** W/kg | Típico |
| 675 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.956** W/kg | Típico |
| 676 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.950** W/kg | Típico |
| 677 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **1.177** W/kg | Típico |
| 678 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **1.168** W/kg | Típico |
| 679 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **1.622** W/kg | Típico |
| 680 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **1.637** W/kg | Típico |
| 681 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00677** VA/kg | Típico |
| 682 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00724** VA/kg | Típico |
| 683 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0252** VA/kg | Típico |
| 684 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0242** VA/kg | Típico |
| 685 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0507** VA/kg | Típico |
| 686 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0517** VA/kg | Típico |
| 687 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0847** VA/kg | Típico |
| 688 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0841** VA/kg | Típico |
| 689 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.1233** VA/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.1229** VA/kg | Típico |
| 691 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1676** VA/kg | Típico |
| 692 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1659** VA/kg | Típico |
| 693 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.217** VA/kg | Típico |
| 694 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.213** VA/kg | Típico |
| 695 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.270** VA/kg | Típico |
| 696 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.265** VA/kg | Típico |
| 697 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.322** VA/kg | Típico |
| 698 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.329** VA/kg | Típico |
| 699 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.384** VA/kg | Típico |
| 700 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.393** VA/kg | Típico |
| 701 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.451** VA/kg | Típico |
| 702 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.463** VA/kg | Típico |
| 703 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.539** VA/kg | Típico |
| 704 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.526** VA/kg | Típico |
| 705 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.612** VA/kg | Típico |
| 706 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.625** VA/kg | Típico |
| 707 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.725** VA/kg | Típico |
| 708 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.708** VA/kg | Típico |
| 709 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.848** VA/kg | Típico |
| 710 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.830** VA/kg | Típico |
| 711 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **1.017** VA/kg | Típico |
| 712 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.989** VA/kg | Típico |
| 713 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.309** VA/kg | Típico |
| 714 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.309** VA/kg | Típico |
| 715 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **2.22** VA/kg | Típico |
| 716 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **2.08** VA/kg | Típico |
| 717 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **9.03** VA/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **8.04** VA/kg | Típico |
| 719 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00328** W/kg | Típico |
| 720 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.01246** W/kg | Típico |
| 721 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0274** W/kg | Típico |
| 722 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0479** W/kg | Típico |
| 723 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0738** W/kg | Típico |
| 724 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1050** W/kg | Típico |
| 725 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1415** W/kg | Típico |
| 726 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.1837** W/kg | Típico |
| 727 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.231** W/kg | Típico |
| 728 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.284** W/kg | Típico |
| 729 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.344** W/kg | Típico |
| 730 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.410** W/kg | Típico |
| 731 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.483** W/kg | Típico |
| 732 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.562** W/kg | Típico |
| 733 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.67** W/kg | Máximo garantizado |
| 734 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.65** W/kg | Típico |
| 735 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.649** W/kg | Típico |
| 736 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.748** W/kg | Típico |
| 737 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 738 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.872** W/kg | Típico |
| 739 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.87** W/kg | Típico |
| 740 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **1.067** W/kg | Típico |
| 741 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **1.440** W/kg | Típico |
| 742 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00542** VA/kg | Típico |
| 743 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.01918** VA/kg | Típico |
| 744 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0405** VA/kg | Típico |
| 745 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0681** VA/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.1015** VA/kg | Típico |
| 747 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1402** VA/kg | Típico |
| 748 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1845** VA/kg | Típico |
| 749 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.235** VA/kg | Típico |
| 750 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.292** VA/kg | Típico |
| 751 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.359** VA/kg | Típico |
| 752 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.439** VA/kg | Típico |
| 753 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.534** VA/kg | Típico |
| 754 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.650** VA/kg | Típico |
| 755 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.789** VA/kg | Típico |
| 756 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.954** VA/kg | Típico |
| 757 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **1.162** VA/kg | Típico |
| 758 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.526** VA/kg | Típico |
| 759 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **2.64** VA/kg | Típico |
| 760 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **9.17** VA/kg | Típico |
| 761 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00423** W/kg | Típico |
| 762 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00436** W/kg | Típico |
| 763 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.01613** W/kg | Típico |
| 764 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.01586** W/kg | Típico |
| 765 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0350** W/kg | Típico |
| 766 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0343** W/kg | Típico |
| 767 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0593** W/kg | Típico |
| 768 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0603** W/kg | Típico |
| 769 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0917** W/kg | Típico |
| 770 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0902** W/kg | Típico |
| 771 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1267** W/kg | Típico |
| 772 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1288** W/kg | Típico |
| 773 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1687** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1717** W/kg | Típico |
| 775 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.220** W/kg | Típico |
| 776 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.216** W/kg | Típico |
| 777 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.269** W/kg | Típico |
| 778 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.275** W/kg | Típico |
| 779 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.329** W/kg | Típico |
| 780 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.337** W/kg | Típico |
| 781 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.405** W/kg | Típico |
| 782 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.395** W/kg | Típico |
| 783 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.479** W/kg | Típico |
| 784 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.468** W/kg | Típico |
| 785 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.548** W/kg | Típico |
| 786 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.561** W/kg | Típico |
| 787 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.650** W/kg | Típico |
| 788 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.636** W/kg | Típico |
| 789 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.77** W/kg | Máximo garantizado |
| 790 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.750** W/kg | Típico |
| 791 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.74** W/kg | Típico |
| 792 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.737** W/kg | Típico |
| 793 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.846** W/kg | Típico |
| 794 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.864** W/kg | Típico |
| 795 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 796 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.992** W/kg | Típico |
| 797 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.99** W/kg | Típico |
| 798 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.007** W/kg | Típico |
| 799 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **1.245** W/kg | Típico |
| 800 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **1.222** W/kg | Típico |
| 801 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **1.718** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **1.746** W/kg | Típico |
| 803 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00742** VA/kg | Típico |
| 804 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00689** VA/kg | Típico |
| 805 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0251** VA/kg | Típico |
| 806 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0242** VA/kg | Típico |
| 807 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0502** VA/kg | Típico |
| 808 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0512** VA/kg | Típico |
| 809 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0831** VA/kg | Típico |
| 810 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0839** VA/kg | Típico |
| 811 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.1224** VA/kg | Típico |
| 812 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.1218** VA/kg | Típico |
| 813 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1660** VA/kg | Típico |
| 814 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1660** VA/kg | Típico |
| 815 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.215** VA/kg | Típico |
| 816 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.215** VA/kg | Típico |
| 817 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.270** VA/kg | Típico |
| 818 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.269** VA/kg | Típico |
| 819 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.328** VA/kg | Típico |
| 820 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.330** VA/kg | Típico |
| 821 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.396** VA/kg | Típico |
| 822 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.394** VA/kg | Típico |
| 823 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.465** VA/kg | Típico |
| 824 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.469** VA/kg | Típico |
| 825 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.549** VA/kg | Típico |
| 826 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.544** VA/kg | Típico |
| 827 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.638** VA/kg | Típico |
| 828 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.633** VA/kg | Típico |
| 829 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.732** VA/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.741** VA/kg | Típico |
| 831 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.867** VA/kg | Típico |
| 832 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.856** VA/kg | Típico |
| 833 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **1.024** VA/kg | Típico |
| 834 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **1.039** VA/kg | Típico |
| 835 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.311** VA/kg | Típico |
| 836 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.329** VA/kg | Típico |
| 837 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **2.17** VA/kg | Típico |
| 838 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **2.17** VA/kg | Típico |
| 839 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **9.36** VA/kg | Típico |
| 840 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **9.38** VA/kg | Típico |
| 841 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00361** W/kg | Típico |
| 842 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.01382** W/kg | Típico |
| 843 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0305** W/kg | Típico |
| 844 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0533** W/kg | Típico |
| 845 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0818** W/kg | Típico |
| 846 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1159** W/kg | Típico |
| 847 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1556** W/kg | Típico |
| 848 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.201** W/kg | Típico |
| 849 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.252** W/kg | Típico |
| 850 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.310** W/kg | Típico |
| 851 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.374** W/kg | Típico |
| 852 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.444** W/kg | Típico |
| 853 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.522** W/kg | Típico |
| 854 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.607** W/kg | Típico |
| 855 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.74** W/kg | Máximo garantizado |
| 856 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.70** W/kg | Típico |
| 857 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.702** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.811** W/kg | Típico |
| 859 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 860 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.946** W/kg | Típico |
| 861 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.95** W/kg | Típico |
| 862 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **1.145** W/kg | Típico |
| 863 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **1.551** W/kg | Típico |
| 864 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00583** VA/kg | Típico |
| 865 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0208** VA/kg | Típico |
| 866 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0438** VA/kg | Típico |
| 867 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0736** VA/kg | Típico |
| 868 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.1092** VA/kg | Típico |
| 869 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1505** VA/kg | Típico |
| 870 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1974** VA/kg | Típico |
| 871 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.251** VA/kg | Típico |
| 872 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.312** VA/kg | Típico |
| 873 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.383** VA/kg | Típico |
| 874 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.466** VA/kg | Típico |
| 875 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.563** VA/kg | Típico |
| 876 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.679** VA/kg | Típico |
| 877 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.818** VA/kg | Típico |
| 878 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.993** VA/kg | Típico |
| 879 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **1.234** VA/kg | Típico |
| 880 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.635** VA/kg | Típico |
| 881 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **2.70** VA/kg | Típico |
| 882 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **9.88** VA/kg | Típico |
| 883 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00140** W/lb | Típico |
| 884 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.00528** W/lb | Típico |
| 885 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0117** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0205** W/lb | Típico |
| 887 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0316** W/lb | Típico |
| 888 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0451** W/lb | Típico |
| 889 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.061** W/lb | Típico |
| 890 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.0791** W/lb | Típico |
| 891 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.0995** W/lb | Típico |
| 892 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.122** W/lb | Típico |
| 893 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.148** W/lb | Típico |
| 894 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.176** W/lb | Típico |
| 895 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.208** W/lb | Típico |
| 896 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.246** W/lb | Típico |
| 897 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.307** W/lb | Máximo garantizado |
| 898 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.292** W/lb | Típico |
| 899 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.292** W/lb | Típico |
| 900 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.352** W/lb | Típico |
| 901 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.479** W/lb | Máximo garantizado |
| 902 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.446** W/lb | Típico |
| 903 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.446** W/lb | Típico |
| 904 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.607** W/lb | Típico |
| 905 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.797** W/lb | Típico |
| 906 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00399** VA/lb | Típico |
| 907 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0134** VA/lb | Típico |
| 908 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0269** VA/lb | Típico |
| 909 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0433** VA/lb | Típico |
| 910 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0621** VA/lb | Típico |
| 911 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0829** VA/lb | Típico |
| 912 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.106** VA/lb | Típico |
| 913 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.131** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.158** VA/lb | Típico |
| 915 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.188** VA/lb | Típico |
| 916 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.223** VA/lb | Típico |
| 917 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.263** VA/lb | Típico |
| 918 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.314** VA/lb | Típico |
| 919 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.382** VA/lb | Típico |
| 920 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.490** VA/lb | Típico |
| 921 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.698** VA/lb | Típico |
| 922 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.23** VA/lb | Típico |
| 923 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **3.43** VA/lb | Típico |
| 924 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **15.0** VA/lb | Típico |
| 925 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00148** W/lb | Típico |
| 926 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.00547** W/lb | Típico |
| 927 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0119** W/lb | Típico |
| 928 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0206** W/lb | Típico |
| 929 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0316** W/lb | Típico |
| 930 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0450** W/lb | Típico |
| 931 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0607** W/lb | Típico |
| 932 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.0788** W/lb | Típico |
| 933 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.0994** W/lb | Típico |
| 934 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.122** W/lb | Típico |
| 935 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.148** W/lb | Típico |
| 936 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.177** W/lb | Típico |
| 937 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.210** W/lb | Típico |
| 938 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.248** W/lb | Típico |
| 939 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.307** W/lb | Máximo garantizado |
| 940 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.295** W/lb | Típico |
| 941 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.294** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 942 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.358** W/lb | Típico |
| 943 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.488** W/lb | Máximo garantizado |
| 944 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.462** W/lb | Típico |
| 945 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.462** W/lb | Típico |
| 946 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.638** W/lb | Típico |
| 947 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.84** W/lb | Típico |
| 948 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00347** VA/lb | Típico |
| 949 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0115** VA/lb | Típico |
| 950 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0228** VA/lb | Típico |
| 951 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0366** VA/lb | Típico |
| 952 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0526** VA/lb | Típico |
| 953 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0703** VA/lb | Típico |
| 954 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0900** VA/lb | Típico |
| 955 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.112** VA/lb | Típico |
| 956 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.136** VA/lb | Típico |
| 957 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.162** VA/lb | Típico |
| 958 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.193** VA/lb | Típico |
| 959 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.228** VA/lb | Típico |
| 960 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.272** VA/lb | Típico |
| 961 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.332** VA/lb | Típico |
| 962 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.426** VA/lb | Típico |
| 963 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.608** VA/lb | Típico |
| 964 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.08** VA/lb | Típico |
| 965 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **3.00** VA/lb | Típico |
| 966 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **12.7** VA/lb | Típico |
| 967 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00154** W/lb | Típico |
| 968 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00147** W/lb | Típico |
| 969 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.00581** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0127** W/lb | Típico |
| 971 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0125** W/lb | Típico |
| 972 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0218** W/lb | Típico |
| 973 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0222** W/lb | Típico |
| 974 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0343** W/lb | Típico |
| 975 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0336** W/lb | Típico |
| 976 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0489** W/lb | Típico |
| 977 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0477** W/lb | Típico |
| 978 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0641** W/lb | Típico |
| 979 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0659** W/lb | Típico |
| 980 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.0854** W/lb | Típico |
| 981 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.0829** W/lb | Típico |
| 982 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.107** W/lb | Típico |
| 983 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.104** W/lb | Típico |
| 984 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.132** W/lb | Típico |
| 985 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.128** W/lb | Típico |
| 986 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.154** W/lb | Típico |
| 987 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.159** W/lb | Típico |
| 988 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.183** W/lb | Típico |
| 989 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.189** W/lb | Típico |
| 990 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.223** W/lb | Típico |
| 991 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.217** W/lb | Típico |
| 992 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.263** W/lb | Típico |
| 993 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.255** W/lb | Típico |
| 994 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.340** W/lb | Máximo garantizado |
| 995 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.304** W/lb | Típico |
| 996 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.303** W/lb | Típico |
| 997 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.311** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.374** W/lb | Típico |
| 999 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.363** W/lb | Típico |
| 1000 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.530** W/lb | Máximo garantizado |
| 1001 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.455** W/lb | Típico |
| 1002 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.457** W/lb | Típico |
| 1003 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.468** W/lb | Típico |
| 1004 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.609** W/lb | Típico |
| 1005 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.631** W/lb | Típico |
| 1006 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.824** W/lb | Típico |
| 1007 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.795** W/lb | Típico |
| 1008 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00458** VA/lb | Típico |
| 1009 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00413** VA/lb | Típico |
| 1010 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0139** VA/lb | Típico |
| 1011 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0152** VA/lb | Típico |
| 1012 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0300** VA/lb | Típico |
| 1013 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0279** VA/lb | Típico |
| 1014 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0449** VA/lb | Típico |
| 1015 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0479** VA/lb | Típico |
| 1016 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0683** VA/lb | Típico |
| 1017 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0645** VA/lb | Típico |
| 1018 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0910** VA/lb | Típico |
| 1019 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0862** VA/lb | Típico |
| 1020 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.110** VA/lb | Típico |
| 1021 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.116** VA/lb | Típico |
| 1022 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.136** VA/lb | Típico |
| 1023 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.143** VA/lb | Típico |
| 1024 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.173** VA/lb | Típico |
| 1025 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.165** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.207** VA/lb | Típico |
| 1027 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.196** VA/lb | Típico |
| 1028 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.244** VA/lb | Típico |
| 1029 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.232** VA/lb | Típico |
| 1030 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.274** VA/lb | Típico |
| 1031 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.288** VA/lb | Típico |
| 1032 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.325** VA/lb | Típico |
| 1033 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.343** VA/lb | Típico |
| 1034 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.392** VA/lb | Típico |
| 1035 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.410** VA/lb | Típico |
| 1036 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.521** VA/lb | Típico |
| 1037 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.494** VA/lb | Típico |
| 1038 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.687** VA/lb | Típico |
| 1039 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.683** VA/lb | Típico |
| 1040 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.17** VA/lb | Típico |
| 1041 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.20** VA/lb | Típico |
| 1042 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **3.19** VA/lb | Típico |
| 1043 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **3.24** VA/lb | Típico |
| 1044 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **11.7** VA/lb | Típico |
| 1045 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **14.7** VA/lb | Típico |
| 1046 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00155** W/lb | Típico |
| 1047 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.00576** W/lb | Típico |
| 1048 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0126** W/lb | Típico |
| 1049 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0219** W/lb | Típico |
| 1050 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0336** W/lb | Típico |
| 1051 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0478** W/lb | Típico |
| 1052 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0643** W/lb | Típico |
| 1053 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.0833** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.105** W/lb | Típico |
| 1055 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.129** W/lb | Típico |
| 1056 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.155** W/lb | Típico |
| 1057 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.185** W/lb | Típico |
| 1058 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.219** W/lb | Típico |
| 1059 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.258** W/lb | Típico |
| 1060 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.313** W/lb | Máximo garantizado |
| 1061 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.305** W/lb | Típico |
| 1062 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.305** W/lb | Típico |
| 1063 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.367** W/lb | Típico |
| 1064 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.477** W/lb | Máximo garantizado |
| 1065 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.461** W/lb | Típico |
| 1066 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.461** W/lb | Típico |
| 1067 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.617** W/lb | Típico |
| 1068 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.805** W/lb | Típico |
| 1069 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00403** VA/lb | Típico |
| 1070 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0135** VA/lb | Típico |
| 1071 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0269** VA/lb | Típico |
| 1072 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0434** VA/lb | Típico |
| 1073 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0622** VA/lb | Típico |
| 1074 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0834** VA/lb | Típico |
| 1075 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.107** VA/lb | Típico |
| 1076 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.132** VA/lb | Típico |
| 1077 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.160** VA/lb | Típico |
| 1078 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.191** VA/lb | Típico |
| 1079 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.227** VA/lb | Típico |
| 1080 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.268** VA/lb | Típico |
| 1081 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.319** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.387** VA/lb | Típico |
| 1083 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.491** VA/lb | Típico |
| 1084 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.686** VA/lb | Típico |
| 1085 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.18** VA/lb | Típico |
| 1086 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **3.23** VA/lb | Típico |
| 1087 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **14.1** VA/lb | Típico |
| 1088 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00147** W/lb | Típico |
| 1089 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.00556** W/lb | Típico |
| 1090 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0122** W/lb | Típico |
| 1091 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0212** W/lb | Típico |
| 1092 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0326** W/lb | Típico |
| 1093 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0465** W/lb | Típico |
| 1094 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0628** W/lb | Típico |
| 1095 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.0817** W/lb | Típico |
| 1096 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.103** W/lb | Típico |
| 1097 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.127** W/lb | Típico |
| 1098 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.154** W/lb | Típico |
| 1099 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.184** W/lb | Típico |
| 1100 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.217** W/lb | Típico |
| 1101 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.256** W/lb | Típico |
| 1102 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.316** W/lb | Máximo garantizado |
| 1103 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.304** W/lb | Típico |
| 1104 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.303** W/lb | Típico |
| 1105 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.367** W/lb | Típico |
| 1106 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.484** W/lb | Máximo garantizado |
| 1107 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.465** W/lb | Típico |
| 1108 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.464** W/lb | Típico |
| 1109 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.627** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.806** W/lb | Típico |
| 1111 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00336** VA/lb | Típico |
| 1112 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0112** VA/lb | Típico |
| 1113 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0225** VA/lb | Típico |
| 1114 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0364** VA/lb | Típico |
| 1115 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0524** VA/lb | Típico |
| 1116 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0706** VA/lb | Típico |
| 1117 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0908** VA/lb | Típico |
| 1118 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.113** VA/lb | Típico |
| 1119 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.138** VA/lb | Típico |
| 1120 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.166** VA/lb | Típico |
| 1121 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.197** VA/lb | Típico |
| 1122 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.235** VA/lb | Típico |
| 1123 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.281** VA/lb | Típico |
| 1124 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.344** VA/lb | Típico |
| 1125 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.441** VA/lb | Típico |
| 1126 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.627** VA/lb | Típico |
| 1127 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.11** VA/lb | Típico |
| 1128 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **3.21** VA/lb | Típico |
| 1129 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **13.8** VA/lb | Típico |
| 1130 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00150** W/lb | Típico |
| 1131 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0056** W/lb | Típico |
| 1132 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0123** W/lb | Típico |
| 1133 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0214** W/lb | Típico |
| 1134 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0329** W/lb | Típico |
| 1135 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0469** W/lb | Típico |
| 1136 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0633** W/lb | Típico |
| 1137 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.0821** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.103** W/lb | Típico |
| 1139 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.127** W/lb | Típico |
| 1140 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.154** W/lb | Típico |
| 1141 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.183** W/lb | Típico |
| 1142 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.217** W/lb | Típico |
| 1143 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.255** W/lb | Típico |
| 1144 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.305** W/lb | Máximo garantizado |
| 1145 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.301** W/lb | Típico |
| 1146 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.301** W/lb | Típico |
| 1147 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.360** W/lb | Típico |
| 1148 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.453** W/lb | Máximo garantizado |
| 1149 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.449** W/lb | Típico |
| 1150 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.449** W/lb | Típico |
| 1151 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.603** W/lb | Típico |
| 1152 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.796** W/lb | Típico |
| 1153 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00379** VA/lb | Típico |
| 1154 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0127** VA/lb | Típico |
| 1155 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0255** VA/lb | Típico |
| 1156 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0412** VA/lb | Típico |
| 1157 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0593** VA/lb | Típico |
| 1158 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0796** VA/lb | Típico |
| 1159 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.102** VA/lb | Típico |
| 1160 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.127** VA/lb | Típico |
| 1161 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.154** VA/lb | Típico |
| 1162 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.184** VA/lb | Típico |
| 1163 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.218** VA/lb | Típico |
| 1164 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.257** VA/lb | Típico |
| 1165 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.306** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.370** VA/lb | Típico |
| 1167 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.469** VA/lb | Típico |
| 1168 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.652** VA/lb | Típico |
| 1169 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.11** VA/lb | Típico |
| 1170 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **3.00** VA/lb | Típico |
| 1171 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **13.4** VA/lb | Típico |
| 1172 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00189** W/lb | Típico |
| 1173 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00183** W/lb | Típico |
| 1174 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.00702** W/lb | Típico |
| 1175 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.00707** W/lb | Típico |
| 1176 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0152** W/lb | Típico |
| 1177 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0153** W/lb | Típico |
| 1178 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0264** W/lb | Típico |
| 1179 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0265** W/lb | Típico |
| 1180 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0402** W/lb | Típico |
| 1181 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0400** W/lb | Típico |
| 1182 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0564** W/lb | Típico |
| 1183 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0568** W/lb | Típico |
| 1184 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0761** W/lb | Típico |
| 1185 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0753** W/lb | Típico |
| 1186 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.0968** W/lb | Típico |
| 1187 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.0981** W/lb | Típico |
| 1188 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.121** W/lb | Típico |
| 1189 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.123** W/lb | Típico |
| 1190 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.151** W/lb | Típico |
| 1191 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.148** W/lb | Típico |
| 1192 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.179** W/lb | Típico |
| 1193 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.182** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.217** W/lb | Típico |
| 1195 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.214** W/lb | Típico |
| 1196 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.255** W/lb | Típico |
| 1197 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.253** W/lb | Típico |
| 1198 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.298** W/lb | Típico |
| 1199 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.300** W/lb | Típico |
| 1200 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.390** W/lb | Máximo garantizado |
| 1201 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.354** W/lb | Típico |
| 1202 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.353** W/lb | Típico |
| 1203 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.351** W/lb | Típico |
| 1204 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.421** W/lb | Típico |
| 1205 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.418** W/lb | Típico |
| 1206 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.560** W/lb | Máximo garantizado |
| 1207 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.520** W/lb | Típico |
| 1208 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.518** W/lb | Típico |
| 1209 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.514** W/lb | Típico |
| 1210 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.680** W/lb | Típico |
| 1211 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.658** W/lb | Típico |
| 1212 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.770** W/lb | Típico |
| 1213 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.845** W/lb | Típico |
| 1214 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00424** VA/lb | Típico |
| 1215 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00472** VA/lb | Típico |
| 1216 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0141** VA/lb | Típico |
| 1217 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0154** VA/lb | Típico |
| 1218 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0283** VA/lb | Típico |
| 1219 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0305** VA/lb | Típico |
| 1220 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0457** VA/lb | Típico |
| 1221 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0488** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0659** VA/lb | Típico |
| 1223 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0699** VA/lb | Típico |
| 1224 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0937** VA/lb | Típico |
| 1225 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0887** VA/lb | Típico |
| 1226 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.114** VA/lb | Típico |
| 1227 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.120** VA/lb | Típico |
| 1228 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.142** VA/lb | Típico |
| 1229 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.149** VA/lb | Típico |
| 1230 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.181** VA/lb | Típico |
| 1231 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.173** VA/lb | Típico |
| 1232 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.208** VA/lb | Típico |
| 1233 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.218** VA/lb | Típico |
| 1234 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.258** VA/lb | Típico |
| 1235 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.248** VA/lb | Típico |
| 1236 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.294** VA/lb | Típico |
| 1237 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.306** VA/lb | Típico |
| 1238 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.365** VA/lb | Típico |
| 1239 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.351** VA/lb | Típico |
| 1240 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.424** VA/lb | Típico |
| 1241 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.437** VA/lb | Típico |
| 1242 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.552** VA/lb | Típico |
| 1243 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.533** VA/lb | Típico |
| 1244 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.711** VA/lb | Típico |
| 1245 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.726** VA/lb | Típico |
| 1246 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.25** VA/lb | Típico |
| 1247 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.24** VA/lb | Típico |
| 1248 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **3.72** VA/lb | Típico |
| 1249 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **3.50** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **12.4** VA/lb | Típico |
| 1251 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **16.4** VA/lb | Típico |
| 1252 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00194** W/lb | Típico |
| 1253 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.00719** W/lb | Típico |
| 1254 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0155** W/lb | Típico |
| 1255 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0265** W/lb | Típico |
| 1256 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0402** W/lb | Típico |
| 1257 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0565** W/lb | Típico |
| 1258 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0756** W/lb | Típico |
| 1259 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.0976** W/lb | Típico |
| 1260 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.122** W/lb | Típico |
| 1261 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.150** W/lb | Típico |
| 1262 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.181** W/lb | Típico |
| 1263 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.216** W/lb | Típico |
| 1264 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.255** W/lb | Típico |
| 1265 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.299** W/lb | Típico |
| 1266 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.390** W/lb | Máximo garantizado |
| 1267 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.352** W/lb | Típico |
| 1268 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.351** W/lb | Típico |
| 1269 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.423** W/lb | Típico |
| 1270 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.560** W/lb | Máximo garantizado |
| 1271 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.527** W/lb | Típico |
| 1272 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.525** W/lb | Típico |
| 1273 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.688** W/lb | Típico |
| 1274 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.876** W/lb | Típico |
| 1275 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00378** VA/lb | Típico |
| 1276 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0125** VA/lb | Típico |
| 1277 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0249** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0403** VA/lb | Típico |
| 1279 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0582** VA/lb | Típico |
| 1280 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0786** VA/lb | Típico |
| 1281 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.101** VA/lb | Típico |
| 1282 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.127** VA/lb | Típico |
| 1283 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.155** VA/lb | Típico |
| 1284 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.186** VA/lb | Típico |
| 1285 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.221** VA/lb | Típico |
| 1286 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.262** VA/lb | Típico |
| 1287 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.310** VA/lb | Típico |
| 1288 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.371** VA/lb | Típico |
| 1289 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.459** VA/lb | Típico |
| 1290 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.613** VA/lb | Típico |
| 1291 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.01** VA/lb | Típico |
| 1292 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **2.90** VA/lb | Típico |
| 1293 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **12.7** VA/lb | Típico |
| 1294 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00195** W/lb | Típico |
| 1295 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00195** W/lb | Típico |
| 1296 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0075** W/lb | Típico |
| 1297 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.00757** W/lb | Típico |
| 1298 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0164** W/lb | Típico |
| 1299 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0165** W/lb | Típico |
| 1300 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0286** W/lb | Típico |
| 1301 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0285** W/lb | Típico |
| 1302 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0437** W/lb | Típico |
| 1303 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0437** W/lb | Típico |
| 1304 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0617** W/lb | Típico |
| 1305 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0620** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0833** W/lb | Típico |
| 1307 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0828** W/lb | Típico |
| 1308 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.107** W/lb | Típico |
| 1309 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.108** W/lb | Típico |
| 1310 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.136** W/lb | Típico |
| 1311 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.134** W/lb | Típico |
| 1312 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.165** W/lb | Típico |
| 1313 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.166** W/lb | Típico |
| 1314 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.199** W/lb | Típico |
| 1315 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.201** W/lb | Típico |
| 1316 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.238** W/lb | Típico |
| 1317 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.240** W/lb | Típico |
| 1318 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.283** W/lb | Típico |
| 1319 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.281** W/lb | Típico |
| 1320 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.332** W/lb | Típico |
| 1321 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.330** W/lb | Típico |
| 1322 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.440** W/lb | Máximo garantizado |
| 1323 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.390** W/lb | Típico |
| 1324 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.390** W/lb | Típico |
| 1325 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.390** W/lb | Típico |
| 1326 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.462** W/lb | Típico |
| 1327 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.463** W/lb | Típico |
| 1328 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.630** W/lb | Máximo garantizado |
| 1329 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.563** W/lb | Típico |
| 1330 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.566** W/lb | Típico |
| 1331 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.566** W/lb | Típico |
| 1332 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.719** W/lb | Típico |
| 1333 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.717** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.898** W/lb | Típico |
| 1335 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.895** W/lb | Típico |
| 1336 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00398** VA/lb | Típico |
| 1337 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00418** VA/lb | Típico |
| 1338 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0138** VA/lb | Típico |
| 1339 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0135** VA/lb | Típico |
| 1340 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0274** VA/lb | Típico |
| 1341 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0275** VA/lb | Típico |
| 1342 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0448** VA/lb | Típico |
| 1343 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0447** VA/lb | Típico |
| 1344 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0652** VA/lb | Típico |
| 1345 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0650** VA/lb | Típico |
| 1346 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0882** VA/lb | Típico |
| 1347 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0887** VA/lb | Típico |
| 1348 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.115** VA/lb | Típico |
| 1349 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.114** VA/lb | Típico |
| 1350 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.144** VA/lb | Típico |
| 1351 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.145** VA/lb | Típico |
| 1352 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.178** VA/lb | Típico |
| 1353 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.177** VA/lb | Típico |
| 1354 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.215** VA/lb | Típico |
| 1355 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.215** VA/lb | Típico |
| 1356 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.259** VA/lb | Típico |
| 1357 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.258** VA/lb | Típico |
| 1358 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.309** VA/lb | Típico |
| 1359 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.309** VA/lb | Típico |
| 1360 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.372** VA/lb | Típico |
| 1361 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.371** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.452** VA/lb | Típico |
| 1363 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.456** VA/lb | Típico |
| 1364 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.582** VA/lb | Típico |
| 1365 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.572** VA/lb | Típico |
| 1366 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.783** VA/lb | Típico |
| 1367 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.788** VA/lb | Típico |
| 1368 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.34** VA/lb | Típico |
| 1369 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.45** VA/lb | Típico |
| 1370 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **4.11** VA/lb | Típico |
| 1371 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **3.76** VA/lb | Típico |
| 1372 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **14.7** VA/lb | Típico |
| 1373 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **13.8** VA/lb | Típico |
| 1374 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00212** W/lb | Típico |
| 1375 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.00789** W/lb | Típico |
| 1376 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0170** W/lb | Típico |
| 1377 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0293** W/lb | Típico |
| 1378 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0446** W/lb | Típico |
| 1379 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0631** W/lb | Típico |
| 1380 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0847** W/lb | Típico |
| 1381 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.109** W/lb | Típico |
| 1382 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.138** W/lb | Típico |
| 1383 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.169** W/lb | Típico |
| 1384 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.204** W/lb | Típico |
| 1385 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.242** W/lb | Típico |
| 1386 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.285** W/lb | Típico |
| 1387 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.334** W/lb | Típico |
| 1388 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.440** W/lb | Máximo garantizado |
| 1389 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.391** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.391** W/lb | Típico |
| 1391 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.464** W/lb | Típico |
| 1392 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.630** W/lb | Máximo garantizado |
| 1393 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.569** W/lb | Típico |
| 1394 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.567** W/lb | Típico |
| 1395 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.723** W/lb | Típico |
| 1396 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.899** W/lb | Típico |
| 1397 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00346** VA/lb | Típico |
| 1398 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0115** VA/lb | Típico |
| 1399 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0233** VA/lb | Típico |
| 1400 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0383** VA/lb | Típico |
| 1401 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0562** VA/lb | Típico |
| 1402 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0770** VA/lb | Típico |
| 1403 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.101** VA/lb | Típico |
| 1404 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.128** VA/lb | Típico |
| 1405 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.158** VA/lb | Típico |
| 1406 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.191** VA/lb | Típico |
| 1407 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.230** VA/lb | Típico |
| 1408 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.274** VA/lb | Típico |
| 1409 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.327** VA/lb | Típico |
| 1410 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.396** VA/lb | Típico |
| 1411 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.498** VA/lb | Típico |
| 1412 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.687** VA/lb | Típico |
| 1413 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.21** VA/lb | Típico |
| 1414 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **3.67** VA/lb | Típico |
| 1415 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **14.7** VA/lb | Típico |
| 1416 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00251** W/lb | Típico |
| 1417 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00247** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.00921** W/lb | Típico |
| 1419 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.00928** W/lb | Típico |
| 1420 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0199** W/lb | Típico |
| 1421 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0197** W/lb | Típico |
| 1422 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0338** W/lb | Típico |
| 1423 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0342** W/lb | Típico |
| 1424 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0518** W/lb | Típico |
| 1425 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0513** W/lb | Típico |
| 1426 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0728** W/lb | Típico |
| 1427 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0721** W/lb | Típico |
| 1428 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0971** W/lb | Típico |
| 1429 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0964** W/lb | Típico |
| 1430 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.125** W/lb | Típico |
| 1431 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.124** W/lb | Típico |
| 1432 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.155** W/lb | Típico |
| 1433 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.156** W/lb | Típico |
| 1434 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.191** W/lb | Típico |
| 1435 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.190** W/lb | Típico |
| 1436 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.230** W/lb | Típico |
| 1437 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.229** W/lb | Típico |
| 1438 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.273** W/lb | Típico |
| 1439 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.273** W/lb | Típico |
| 1440 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.321** W/lb | Típico |
| 1441 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.322** W/lb | Típico |
| 1442 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.376** W/lb | Típico |
| 1443 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.375** W/lb | Típico |
| 1444 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.500** W/lb | Máximo garantizado |
| 1445 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.440** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1446 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.440** W/lb | Típico |
| 1447 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.437** W/lb | Típico |
| 1448 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.512** W/lb | Típico |
| 1449 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.517** W/lb | Típico |
| 1450 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.710** W/lb | Máximo garantizado |
| 1451 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.627** W/lb | Típico |
| 1452 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.612** W/lb | Típico |
| 1453 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.625** W/lb | Típico |
| 1454 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.765** W/lb | Típico |
| 1455 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.776** W/lb | Típico |
| 1456 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.943** W/lb | Típico |
| 1457 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.921** W/lb | Típico |
| 1458 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00406** VA/lb | Típico |
| 1459 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00393** VA/lb | Típico |
| 1460 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0134** VA/lb | Típico |
| 1461 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0132** VA/lb | Típico |
| 1462 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0270** VA/lb | Típico |
| 1463 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0267** VA/lb | Típico |
| 1464 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0443** VA/lb | Típico |
| 1465 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0440** VA/lb | Típico |
| 1466 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0648** VA/lb | Típico |
| 1467 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0651** VA/lb | Típico |
| 1468 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0889** VA/lb | Típico |
| 1469 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0893** VA/lb | Típico |
| 1470 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.117** VA/lb | Típico |
| 1471 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.116** VA/lb | Típico |
| 1472 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.147** VA/lb | Típico |
| 1473 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.148** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1474 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.182** VA/lb | Típico |
| 1475 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.183** VA/lb | Típico |
| 1476 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.222** VA/lb | Típico |
| 1477 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.221** VA/lb | Típico |
| 1478 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.264** VA/lb | Típico |
| 1479 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.266** VA/lb | Típico |
| 1480 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.318** VA/lb | Típico |
| 1481 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.314** VA/lb | Típico |
| 1482 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.379** VA/lb | Típico |
| 1483 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.372** VA/lb | Típico |
| 1484 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.444** VA/lb | Típico |
| 1485 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.456** VA/lb | Típico |
| 1486 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.544** VA/lb | Típico |
| 1487 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.571** VA/lb | Típico |
| 1488 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.713** VA/lb | Típico |
| 1489 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.761** VA/lb | Típico |
| 1490 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.16** VA/lb | Típico |
| 1491 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.38** VA/lb | Típico |
| 1492 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **3.43** VA/lb | Típico |
| 1493 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **4.16** VA/lb | Típico |
| 1494 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **15.2** VA/lb | Típico |
| 1495 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **14.4** VA/lb | Típico |
| 1496 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00261** W/lb | Típico |
| 1497 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.00956** W/lb | Típico |
| 1498 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0205** W/lb | Típico |
| 1499 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0350** W/lb | Típico |
| 1500 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0528** W/lb | Típico |
| 1501 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0741** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.0988** W/lb | Típico |
| 1503 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.127** W/lb | Típico |
| 1504 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.159** W/lb | Típico |
| 1505 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.194** W/lb | Típico |
| 1506 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.233** W/lb | Típico |
| 1507 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.276** W/lb | Típico |
| 1508 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.324** W/lb | Típico |
| 1509 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.378** W/lb | Típico |
| 1510 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.500** W/lb | Máximo garantizado |
| 1511 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.439** W/lb | Típico |
| 1512 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.440** W/lb | Típico |
| 1513 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.512** W/lb | Típico |
| 1514 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.710** W/lb | Máximo garantizado |
| 1515 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.614** W/lb | Típico |
| 1516 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.611** W/lb | Típico |
| 1517 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.768** W/lb | Típico |
| 1518 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **0.953** W/lb | Típico |
| 1519 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00367** VA/lb | Típico |
| 1520 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.0124** VA/lb | Típico |
| 1521 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0253** VA/lb | Típico |
| 1522 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0418** VA/lb | Típico |
| 1523 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0618** VA/lb | Típico |
| 1524 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0850** VA/lb | Típico |
| 1525 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.112** VA/lb | Típico |
| 1526 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.141** VA/lb | Típico |
| 1527 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.175** VA/lb | Típico |
| 1528 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1 T (B) | **0.212** VA/lb | Típico |
| 1529 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.254** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.300** VA/lb | Típico |
| 1531 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.354** VA/lb | Típico |
| 1532 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.420** VA/lb | Típico |
| 1533 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.509** VA/lb | Típico |
| 1534 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.658** VA/lb | Típico |
| 1535 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.04** VA/lb | Típico |
| 1536 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.8 T (B) | **3.04** VA/lb | Típico |
| 1537 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 50 Hz / 1.9 T (B) | **12.8** VA/lb | Típico |
| 1538 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00269** W/kg | Típico |
| 1539 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.01022** W/kg | Típico |
| 1540 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0223** W/kg | Típico |
| 1541 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0394** W/kg | Típico |
| 1542 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0609** W/kg | Típico |
| 1543 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.0864** W/kg | Típico |
| 1544 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1160** W/kg | Típico |
| 1545 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.1500** W/kg | Típico |
| 1546 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.1883** W/kg | Típico |
| 1547 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.232** W/kg | Típico |
| 1548 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.280** W/kg | Típico |
| 1549 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.334** W/kg | Típico |
| 1550 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.394** W/kg | Típico |
| 1551 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.460** W/kg | Típico |
| 1552 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.536** W/kg | Típico |
| 1553 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.54** W/kg | Típico |
| 1554 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.619** W/kg | Típico |
| 1555 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 1556 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.73** W/kg | Típico |
| 1557 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.730** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **0.893** W/kg | Típico |
| 1559 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **1.242** W/kg | Típico |
| 1560 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.1 T (B) | **0.00314** W/kg | Típico |
| 1561 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.2 T (B) | **0.01202** W/kg | Típico |
| 1562 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.3 T (B) | **0.0264** W/kg | Típico |
| 1563 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.4 T (B) | **0.0462** W/kg | Típico |
| 1564 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.5 T (B) | **0.0712** W/kg | Típico |
| 1565 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.6 T (B) | **0.1010** W/kg | Típico |
| 1566 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.7 T (B) | **0.1359** W/kg | Típico |
| 1567 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.8 T (B) | **0.1761** W/kg | Típico |
| 1568 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 0.9 T (B) | **0.2220** W/kg | Típico |
| 1569 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1 T (B) | **0.273** W/kg | Típico |
| 1570 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.1 T (B) | **0.330** W/kg | Típico |
| 1571 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.2 T (B) | **0.393** W/kg | Típico |
| 1572 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.3 T (B) | **0.462** W/kg | Típico |
| 1573 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.4 T (B) | **0.537** W/kg | Típico |
| 1574 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.619** W/kg | Típico |
| 1575 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.62** W/kg | Típico |
| 1576 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.6 T (B) | **0.711** W/kg | Típico |
| 1577 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 1578 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.830** W/kg | Típico |
| 1579 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.83** W/kg | Típico |
| 1580 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.8 T (B) | **1.007** W/kg | Típico |
| 1581 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.9 T (B) | **1.362** W/kg | Típico |
| 1582 | **23JG110** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Típico |
| 1583 | **23JG110** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 1584 | **23JG110** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Típico |
| 1585 | **23JGH090** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.63** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1586 | **23JGH090** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 1587 | **23JGH090** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Típico |
| 1588 | **23JGH095** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Típico |
| 1589 | **23JGH095** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 1590 | **23JGH095** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.91** W/kg | Típico |
| 1591 | **23JGH100** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Típico |
| 1592 | **23JGH100** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 1593 | **23JGH100** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Típico |
| 1594 | **23JGHE080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.56** W/kg | Típico |
| 1595 | **23JGHE080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 1596 | **23JGHE080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.77** W/kg | Típico |
| 1597 | **23JGHE085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.57** W/kg | Típico |
| 1598 | **23JGHE085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 1599 | **23JGHE085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Típico |
| 1600 | **23JGS085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Típico |
| 1601 | **23JGS085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 1602 | **23JGS085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |
| 1603 | **23JGS090** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.63** W/kg | Típico |
| 1604 | **23JGS090** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 1605 | **23JGS090** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Típico |
| 1606 | **23JGS095** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Típico |
| 1607 | **23JGS095** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 1608 | **23JGS095** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Típico |
| 1609 | **23JGSD075** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.53** W/kg | Típico |
| 1610 | **23JGSD075** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 1611 | **23JGSD075** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.72** W/kg | Típico |
| 1612 | **23JGSD080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Típico |
| 1613 | **23JGSD080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1614 | **23JGSD080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.75** W/kg | Típico |
| 1615 | **23JGSD085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.57** W/kg | Típico |
| 1616 | **23JGSD085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 1617 | **23JGSD085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 1618 | **23JGSE070** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.50** W/kg | Típico |
| 1619 | **23JGSE070** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.70** W/kg | Máximo garantizado |
| 1620 | **23JGSE070** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.68** W/kg | Típico |
| 1621 | **23JGSE075** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.52** W/kg | Típico |
| 1622 | **23JGSE075** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 1623 | **23JGSE075** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.72** W/kg | Típico |
| 1624 | **23JGSE080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.54** W/kg | Típico |
| 1625 | **23JGSE080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 1626 | **23JGSE080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.75** W/kg | Típico |
| 1627 | **27JG120** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 1628 | **27JG120** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 1629 | **27JG120** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.14** W/kg | Típico |
| 1630 | **27JG130** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |
| 1631 | **27JG130** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 1632 | **27JG130** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.23** W/kg | Típico |
| 1633 | **27JGH100** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Típico |
| 1634 | **27JGH100** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 1635 | **27JGH100** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Típico |
| 1636 | **27JGH110** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Típico |
| 1637 | **27JGH110** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 1638 | **27JGH110** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Típico |
| 1639 | **27JGS090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Típico |
| 1640 | **27JGS090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 1641 | **27JGS090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1642 | **27JGS095** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Típico |
| 1643 | **27JGS095** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 1644 | **27JGS095** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Típico |
| 1645 | **27JGS100** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Típico |
| 1646 | **27JGS100** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 1647 | **27JGS100** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Típico |
| 1648 | **27JGSD090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Típico |
| 1649 | **27JGSD090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 1650 | **27JGSD090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Típico |
| 1651 | **27JGSD095** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.65** W/kg | Típico |
| 1652 | **27JGSD095** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 1653 | **27JGSD095** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Típico |
| 1654 | **27JGSE085** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Típico |
| 1655 | **27JGSE085** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 1656 | **27JGSE085** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.81** W/kg | Típico |
| 1657 | **27JGSE090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.63** W/kg | Típico |
| 1658 | **27JGSE090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 1659 | **27JGSE090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Típico |
| 1660 | **30JG120** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |
| 1661 | **30JG120** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 1662 | **30JG120** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.17** W/kg | Típico |
| 1663 | **30JG130** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Típico |
| 1664 | **30JG130** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 1665 | **30JG130** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.24** W/kg | Típico |
| 1666 | **30JG140** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.90** W/kg | Típico |
| 1667 | **30JG140** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.40** W/kg | Máximo garantizado |
| 1668 | **30JG140** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.32** W/kg | Típico |
| 1669 | **30JGH105** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.75** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | **30JGH105** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 1671 | **30JGH105** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Típico |
| 1672 | **30JGH110** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 1673 | **30JGH110** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 1674 | **30JGH110** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.07** W/kg | Típico |
| 1675 | **30JGH120** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |
| 1676 | **30JGH120** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 1677 | **30JGH120** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.14** W/kg | Típico |
| 1678 | **30JGS095** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Típico |
| 1679 | **30JGS095** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 1680 | **30JGS095** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 1681 | **30JGS100** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Típico |
| 1682 | **30JGS100** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 1683 | **30JGS100** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.96** W/kg | Típico |
| 1684 | **30JGS105** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.75** W/kg | Típico |
| 1685 | **30JGS105** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 1686 | **30JGS105** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Típico |
| 1687 | **35JG135** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.95** W/kg | Típico |
| 1688 | **35JG135** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.35** W/kg | Máximo garantizado |
| 1689 | **35JG135** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.33** W/kg | Típico |
| 1690 | **35JG145** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Típico |
| 1691 | **35JG145** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.45** W/kg | Máximo garantizado |
| 1692 | **35JG145** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.38** W/kg | Típico |
| 1693 | **35JG155** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **1.02** W/kg | Típico |
| 1694 | **35JG155** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.55** W/kg | Máximo garantizado |
| 1695 | **35JG155** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.47** W/kg | Típico |
| 1696 | **35JGH115** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Típico |
| 1697 | **35JGH115** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698 | **35JGH115** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.13** W/kg | Típico |
| 1699 | **35JGH125** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.89** W/kg | Típico |
| 1700 | **35JGH125** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 1701 | **35JGH125** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Típico |
| 1702 | **35JGH135** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Típico |
| 1703 | **35JGH135** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.35** W/kg | Máximo garantizado |
| 1704 | **35JGH135** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.26** W/kg | Típico |
| 1705 | **35JGS115** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.84** W/kg | Típico |
| 1706 | **35JGS115** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Máximo garantizado |
| 1707 | **35JGS115** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.10** W/kg | Típico |
| 1708 | **35JGS125** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Típico |
| 1709 | **35JGS125** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 1710 | **35JGS125** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Típico |
| 1711 | **M-0H** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Máximo garantizado |
| 1712 | **M-0H** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.65** W/kg | Típico |
| 1713 | **M-0H** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 1714 | **M-0H** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 1715 | **M-0H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Máximo garantizado |
| 1716 | **M-0H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Típico |
| 1717 | **M-0H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Máximo garantizado |
| 1718 | **M-0H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.01** W/kg | Típico |
| 1719 | **M-0H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Máximo garantizado |
| 1720 | **M-0H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.75** W/kg | Típico |
| 1721 | **M-0H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 1722 | **M-0H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Típico |
| 1723 | **M-1H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.77** W/kg | Máximo garantizado |
| 1724 | **M-1H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Típico |
| 1725 | **M-1H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.09** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | **M-1H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.05** W/kg | Típico |
| 1727 | **M-1H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 1728 | **M-1H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 1729 | **M-1H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.11** W/kg | Máximo garantizado |
| 1730 | **M-1H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Típico |
| 1731 | **M-1H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Máximo garantizado |
| 1732 | **M-1H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Típico |
| 1733 | **M-1H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.16** W/kg | Máximo garantizado |
| 1734 | **M-1H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.14** W/kg | Típico |
| 1735 | **M-2H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 1736 | **M-2H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Típico |
| 1737 | **M-2H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.17** W/kg | Máximo garantizado |
| 1738 | **M-2H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.13** W/kg | Típico |
| 1739 | **M-2H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 1740 | **M-2H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.88** W/kg | Típico |
| 1741 | **M-2H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Máximo garantizado |
| 1742 | **M-2H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Típico |
| 1743 | **M-3** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.79** W/kg | Máximo garantizado |
| 1744 | **M-3** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Típico |
| 1745 | **M-3** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Máximo garantizado |
| 1746 | **M-3** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Típico |
| 1747 | **M-3** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.83** W/kg | Máximo garantizado |
| 1748 | **M-3** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Típico |
| 1749 | **M-3** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.21** W/kg | Máximo garantizado |
| 1750 | **M-3** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.17** W/kg | Típico |
| 1751 | **M-3H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.96** W/kg | Máximo garantizado |
| 1752 | **M-3H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.90** W/kg | Típico |
| 1753 | **M-3H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.28** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1754 | **M-3H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.24** W/kg | Típico |
| 1755 | **M-4** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.89** W/kg | Máximo garantizado |
| 1756 | **M-4** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.82** W/kg | Típico |
| 1757 | **M-4** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.27** W/kg | Máximo garantizado |
| 1758 | **M-4** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Típico |
| 1759 | **M-4** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 1760 | **M-4** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Típico |
| 1761 | **M-4** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 1762 | **M-4** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.24** W/kg | Típico |
| 1763 | **M-5** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.97** W/kg | Máximo garantizado |
| 1764 | **M-5** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.90** W/kg | Típico |
| 1765 | **M-5** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.39** W/kg | Máximo garantizado |
| 1766 | **M-5** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.32** W/kg | Típico |
| 1767 | **M-5** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Máximo garantizado |
| 1768 | **M-5** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.97** W/kg | Típico |
| 1769 | **M-5** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.45** W/kg | Máximo garantizado |
| 1770 | **M-5** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.36** W/kg | Típico |
| 1771 | **M-6** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **1.11** W/kg | Máximo garantizado |
| 1772 | **M-6** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **1.02** W/kg | Típico |
| 1773 | **M-6** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.57** W/kg | Máximo garantizado |
| 1774 | **M-6** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.47** W/kg | Típico |
| 1775 | **20ZDKH65** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.47** W/kg | Típico |
| 1776 | **20ZDKH65** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.65** W/kg | Máximo garantizado |
| 1777 | **20ZDKH65** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.64** W/kg | Típico |
| 1778 | **20ZDKH70** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.50** W/kg | Típico |
| 1779 | **20ZDKH70** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.70** W/kg | Máximo garantizado |
| 1780 | **20ZDKH70** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.68** W/kg | Típico |
| 1781 | **20ZDKH75** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.52** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782 | **20ZDKH75** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 1783 | **20ZDKH75** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.71** W/kg | Típico |
| 1784 | **20ZDMH70** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.51** W/kg | Típico |
| 1785 | **20ZDMH70** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.70** W/kg | Máximo garantizado |
| 1786 | **20ZDMH70** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.69** W/kg | Típico |
| 1787 | **20ZDMH75** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.54** W/kg | Típico |
| 1788 | **20ZDMH75** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 1789 | **20ZDMH75** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.73** W/kg | Típico |
| 1790 | **20ZH80** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.59** W/kg | Típico |
| 1791 | **20ZH80** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 1792 | **20ZH80** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.79** W/kg | Típico |
| 1793 | **20ZH85** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.61** W/kg | Típico |
| 1794 | **20ZH85** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 1795 | **20ZH85** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.82** W/kg | Típico |
| 1796 | **23Z110** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.71** W/kg | Típico |
| 1797 | **23Z110** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 1798 | **23Z110** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.06** W/kg | Típico |
| 1799 | **23ZDKH70** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.52** W/kg | Típico |
| 1800 | **23ZDKH70** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.70** W/kg | Máximo garantizado |
| 1801 | **23ZDKH70** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.68** W/kg | Típico |
| 1802 | **23ZDKH75** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.54** W/kg | Típico |
| 1803 | **23ZDKH75** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 1804 | **23ZDKH75** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.72** W/kg | Típico |
| 1805 | **23ZDKH80** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.55** W/kg | Típico |
| 1806 | **23ZDKH80** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 1807 | **23ZDKH80** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.75** W/kg | Típico |
| 1808 | **23ZDKH85** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.57** W/kg | Típico |
| 1809 | **23ZDKH85** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | **23ZDKH85** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.78** W/kg | Típico |
| 1811 | **23ZDKH90** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.60** W/kg | Típico |
| 1812 | **23ZDKH90** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 1813 | **23ZDKH90** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.83** W/kg | Típico |
| 1814 | **23ZDMH75** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.54** W/kg | Típico |
| 1815 | **23ZDMH75** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 1816 | **23ZDMH75** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.73** W/kg | Típico |
| 1817 | **23ZDMH80** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.55** W/kg | Típico |
| 1818 | **23ZDMH80** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 1819 | **23ZDMH80** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.75** W/kg | Típico |
| 1820 | **23ZDMH85** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.57** W/kg | Típico |
| 1821 | **23ZDMH85** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 1822 | **23ZDMH85** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.78** W/kg | Típico |
| 1823 | **23ZDMH90** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.60** W/kg | Típico |
| 1824 | **23ZDMH90** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 1825 | **23ZDMH90** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.83** W/kg | Típico |
| 1826 | **23ZH100** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.66** W/kg | Típico |
| 1827 | **23ZH100** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 1828 | **23ZH100** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.93** W/kg | Típico |
| 1829 | **23ZH85** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.61** W/kg | Típico |
| 1830 | **23ZH85** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 1831 | **23ZH85** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.83** W/kg | Típico |
| 1832 | **23ZH90** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.63** W/kg | Típico |
| 1833 | **23ZH90** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 1834 | **23ZH90** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.87** W/kg | Típico |
| 1835 | **23ZH95** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.64** W/kg | Típico |
| 1836 | **23ZH95** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 1837 | **23ZH95** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.90** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | **27Z120** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.79** W/kg | Típico |
| 1839 | **27Z120** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 1840 | **27Z120** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.15** W/kg | Típico |
| 1841 | **27Z130** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.83** W/kg | Típico |
| 1842 | **27Z130** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 1843 | **27Z130** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.23** W/kg | Típico |
| 1844 | **27ZDKH85** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.61** W/kg | Típico |
| 1845 | **27ZDKH85** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 1846 | **27ZDKH85** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.81** W/kg | Típico |
| 1847 | **27ZDKH90** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.63** W/kg | Típico |
| 1848 | **27ZDKH90** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 1849 | **27ZDKH90** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.84** W/kg | Típico |
| 1850 | **27ZDKH95** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.66** W/kg | Típico |
| 1851 | **27ZDKH95** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 1852 | **27ZDKH95** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.88** W/kg | Típico |
| 1853 | **27ZH100** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.70** W/kg | Típico |
| 1854 | **27ZH100** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 1855 | **27ZH100** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.96** W/kg | Típico |
| 1856 | **27ZH110** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.74** W/kg | Típico |
| 1857 | **27ZH110** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 1858 | **27ZH110** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.03** W/kg | Típico |
| 1859 | **27ZH90** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.66** W/kg | Típico |
| 1860 | **27ZH90** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 1861 | **27ZH90** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.89** W/kg | Típico |
| 1862 | **27ZH95** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.69** W/kg | Típico |
| 1863 | **27ZH95** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 1864 | **27ZH95** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.93** W/kg | Típico |
| 1865 | **30Z120** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.82** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | **30Z120** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 1867 | **30Z120** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.17** W/kg | Típico |
| 1868 | **30Z130** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.86** W/kg | Típico |
| 1869 | **30Z130** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 1870 | **30Z130** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.25** W/kg | Típico |
| 1871 | **30Z140** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.90** W/kg | Típico |
| 1872 | **30Z140** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.40** W/kg | Máximo garantizado |
| 1873 | **30Z140** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.33** W/kg | Típico |
| 1874 | **30ZH100** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.72** W/kg | Típico |
| 1875 | **30ZH100** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 1876 | **30ZH100** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.98** W/kg | Típico |
| 1877 | **30ZH105** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.74** W/kg | Típico |
| 1878 | **30ZH105** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 1879 | **30ZH105** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.01** W/kg | Típico |
| 1880 | **30ZH110** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.76** W/kg | Típico |
| 1881 | **30ZH110** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 1882 | **30ZH110** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.05** W/kg | Típico |
| 1883 | **30ZH120** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.81** W/kg | Típico |
| 1884 | **30ZH120** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 1885 | **30ZH120** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.12** W/kg | Típico |
| 1886 | **30ZH95** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.71** W/kg | Típico |
| 1887 | **30ZH95** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 1888 | **30ZH95** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.94** W/kg | Típico |
| 1889 | **35Z135** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.94** W/kg | Típico |
| 1890 | **35Z135** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.35** W/kg | Máximo garantizado |
| 1891 | **35Z135** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.33** W/kg | Típico |
| 1892 | **35Z145** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.98** W/kg | Típico |
| 1893 | **35Z145** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.45** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | **35Z145** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.39** W/kg | Típico |
| 1895 | **35Z155** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **1.01** W/kg | Típico |
| 1896 | **35Z155** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.55** W/kg | Máximo garantizado |
| 1897 | **35Z155** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.46** W/kg | Típico |
| 1898 | **35ZH110** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.81** W/kg | Típico |
| 1899 | **35ZH110** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 1900 | **35ZH110** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.06** W/kg | Típico |
| 1901 | **35ZH115** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.84** W/kg | Típico |
| 1902 | **35ZH115** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.15** W/kg | Máximo garantizado |
| 1903 | **35ZH115** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.12** W/kg | Típico |
| 1904 | **35ZH125** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.91** W/kg | Típico |
| 1905 | **35ZH125** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 1906 | **35ZH125** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.21** W/kg | Típico |
| 1907 | **35ZH135** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.95** W/kg | Típico |
| 1908 | **35ZH135** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.35** W/kg | Máximo garantizado |
| 1909 | **35ZH135** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.27** W/kg | Típico |
| 1910 | **M-0H** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.64** W/kg | Típico |
| 1911 | **M-0H** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 1912 | **M-0H** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.88** W/kg | Típico |
| 1913 | **M-0H** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.71** W/kg | Típico |
| 1914 | **M-0H** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.03** W/kg | Máximo garantizado |
| 1915 | **M-0H** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.97** W/kg | Típico |
| 1916 | **M-0H** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.74** W/kg | Típico |
| 1917 | **M-0H** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 1918 | **M-0H** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.01** W/kg | Típico |
| 1919 | **M-1** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.71** W/kg | Máximo garantizado |
| 1920 | **M-1** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.69** W/kg | Típico |
| 1921 | **M-1** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.02** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | **M-1H** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.74** W/kg | Típico |
| 1923 | **M-1H** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.09** W/kg | Máximo garantizado |
| 1924 | **M-1H** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.03** W/kg | Típico |
| 1925 | **M-1H** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.77** W/kg | Típico |
| 1926 | **M-1H** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.11** W/kg | Máximo garantizado |
| 1927 | **M-1H** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.06** W/kg | Típico |
| 1928 | **M-1H** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.85** W/kg | Típico |
| 1929 | **M-1H** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.16** W/kg | Máximo garantizado |
| 1930 | **M-1H** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.13** W/kg | Típico |
| 1931 | **M-2** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 1932 | **M-2** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.73** W/kg | Típico |
| 1933 | **M-2** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.08** W/kg | Típico |
| 1934 | **M-3** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.79** W/kg | Máximo garantizado |
| 1935 | **M-3** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.76** W/kg | Típico |
| 1936 | **M-3** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.12** W/kg | Típico |
| 1937 | **M-3** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.83** W/kg | Máximo garantizado |
| 1938 | **M-3** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.79** W/kg | Típico |
| 1939 | **M-3** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.15** W/kg | Típico |
| 1940 | **M-3** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 1941 | **M-3** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.83** W/kg | Típico |
| 1942 | **M-3** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.19** W/kg | Típico |
| 1943 | **M-4** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.89** W/kg | Máximo garantizado |
| 1944 | **M-4** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.83** W/kg | Típico |
| 1945 | **M-4** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.17** W/kg | Típico |
| 1946 | **M-4** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 1947 | **M-4** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.86** W/kg | Típico |
| 1948 | **M-4** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.24** W/kg | Típico |
| 1949 | **M-5** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.97** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | **M-5** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.89** W/kg | Típico |
| 1951 | **M-5** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.29** W/kg | Típico |
| 1952 | **M-5** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **1.01** W/kg | Máximo garantizado |
| 1953 | **M-5** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.96** W/kg | Típico |
| 1954 | **M-5** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.35** W/kg | Típico |
| 1955 | **M-6** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **1.11** W/kg | Máximo garantizado |
| 1956 | **M-6** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **1.01** W/kg | Típico |
| 1957 | **M-6** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.46** W/kg | Típico |
| 1958 | **M100-23P** NLMK | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 1959 | **M100-23P** NLMK | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.98** W/kg | Típico |
| 1960 | **M100-27P** NLMK | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 1961 | **M100-27P** NLMK | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.99** W/kg | Típico |
| 1962 | **M105-30P** NLMK | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 1963 | **M105-30P** NLMK | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.04** W/kg | Típico |
| 1964 | **M110-23S** NLMK | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 1965 | **M110-23S** NLMK | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.03** W/kg | Típico |
| 1966 | **M110-27P** NLMK | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 1967 | **M110-27P** NLMK | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.07** W/kg | Típico |
| 1968 | **M110-30P** NLMK | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 1969 | **M110-30P** NLMK | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.07** W/kg | Típico |
| 1970 | **M120-27S** NLMK | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 1971 | **M120-27S** NLMK | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.13** W/kg | Típico |
| 1972 | **M120-30S** NLMK | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 1973 | **M120-30S** NLMK | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.12** W/kg | Típico |
| 1974 | **M130-30S** NLMK | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 1975 | **M130-30S** NLMK | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.26** W/kg | Típico |
| 1976 | **M90-23Pb** NLMK | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 1977 | **M90-23Pb** NLMK | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.89** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | **M95-23P** NLMK | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 1979 | **M95-23P** NLMK | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.93** W/kg | Típico |
| 1980 | **M95-27Pb** NLMK | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 1981 | **M95-27Pb** NLMK | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.945** W/kg | Típico |
| 1982 | **NV23S-90L** NLMK | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 1983 | **T100-23D** NLMK | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 1984 | **T100-27D** NLMK | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 1985 | **T105-27S** NLMK | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 1986 | **T105-27S** NLMK | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.02** W/kg | Típico |
| 1987 | **T105-30D** NLMK | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 1988 | **T110-23S** NLMK | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 1989 | **T110-27S** NLMK | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 1990 | **T111-30S** NLMK | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.11** W/kg | Máximo garantizado |
| 1991 | **T120-27S** NLMK | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 1992 | **T120-30S** NLMK | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 1993 | **T130-30S** NLMK | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 1994 | **T95-23D** NLMK | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 1995 | **T95-27D** NLMK | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 1996 | **23PH085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.62** W/kg | Típico |
| 1997 | **23PH085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 1998 | **23PH085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.83** W/kg | Típico |
| 1999 | **23PH090** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.64** W/kg | Típico |
| 2000 | **23PH090** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 2001 | **23PH090** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.88** W/kg | Típico |
| 2002 | **23PH095** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.65** W/kg | Típico |
| 2003 | **23PH095** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2004 | **23PH095** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.90** W/kg | Típico |
| 2005 | **23PHD080** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.57** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | **23PHD080** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 2007 | **23PHD080** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.77** W/kg | Típico |
| 2008 | **23PHD085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.59** W/kg | Típico |
| 2009 | **23PHD085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 2010 | **23PHD085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.80** W/kg | Típico |
| 2011 | **23PHD090** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.62** W/kg | Típico |
| 2012 | **23PHD090** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 2013 | **23PHD090** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.83** W/kg | Típico |
| 2014 | **23PHE080** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.57** W/kg | Típico |
| 2015 | **23PHE080** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 2016 | **23PHE080** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.77** W/kg | Típico |
| 2017 | **23PHE085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.60** W/kg | Típico |
| 2018 | **23PHE085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 2019 | **23PHE085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.81** W/kg | Típico |
| 2020 | **27PG130** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.82** W/kg | Típico |
| 2021 | **27PG130** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 2022 | **27PG130** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.22** W/kg | Típico |
| 2023 | **27PH095** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.70** W/kg | Típico |
| 2024 | **27PH095** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2025 | **27PH095** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.93** W/kg | Típico |
| 2026 | **27PH100** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.71** W/kg | Típico |
| 2027 | **27PH100** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 2028 | **27PH100** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.96** W/kg | Típico |
| 2029 | **27PHD085** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.62** W/kg | Típico |
| 2030 | **27PHD085** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 2031 | **27PHD085** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.81** W/kg | Típico |
| 2032 | **27PHD090** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.64** W/kg | Típico |
| 2033 | **27PHD090** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | **27PHD090** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.84** W/kg | Típico |
| 2035 | **27PHD095** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.66** W/kg | Típico |
| 2036 | **27PHD095** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2037 | **27PHD095** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.88** W/kg | Típico |
| 2038 | **30PG120** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.83** W/kg | Típico |
| 2039 | **30PG120** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 2040 | **30PG120** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.17** W/kg | Típico |
| 2041 | **30PG130** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.87** W/kg | Típico |
| 2042 | **30PG130** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 2043 | **30PG130** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.25** W/kg | Típico |
| 2044 | **30PH100** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.74** W/kg | Típico |
| 2045 | **30PH100** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 2046 | **30PH100** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.99** W/kg | Típico |
| 2047 | **30PH105** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.76** W/kg | Típico |
| 2048 | **30PH105** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 2049 | **30PH105** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.01** W/kg | Típico |
| 2050 | **30PHD095** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.68** W/kg | Típico |
| 2051 | **30PHD095** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2052 | **30PHD095** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.93** W/kg | Típico |
| 2053 | **30PHD100** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.70** W/kg | Típico |
| 2054 | **30PHD100** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 2055 | **30PHD100** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **0.95** W/kg | Típico |
| 2056 | **35PG145** POSCO | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **0.98** W/kg | Típico |
| 2057 | **35PG145** POSCO | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.45** W/kg | Máximo garantizado |
| 2058 | **35PG145** POSCO | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.37** W/kg | Típico |
| 2059 | **35PG155** POSCO | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T (B) | **1.01** W/kg | Típico |
| 2060 | **35PG155** POSCO | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.55** W/kg | Máximo garantizado |
| 2061 | **35PG155** POSCO | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T (B) | **1.45** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2062 | **15SQH085** Shougang | 0.15 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.60** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2063 | **15SQH085** Shougang | 0.15 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.82** W/kg | Típico |
| 2064 | **18SQG075** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.55** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2065 | **18SQG075** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 2066 | **18SQG075** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.74** W/kg | Típico |
| 2067 | **18SQG080** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.58** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2068 | **18SQG080** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 2069 | **18SQG080** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.79** W/kg | Típico |
| 2070 | **18SQG085** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.61** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2071 | **18SQG085** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 2072 | **18SQG085** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.83** W/kg | Típico |
| 2073 | **18SQG090** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.64** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2074 | **18SQG090** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 2075 | **18SQG090** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.87** W/kg | Típico |
| 2076 | **18SQGD060** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.44** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2077 | **18SQGD060** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.60** W/kg | Máximo garantizado |
| 2078 | **18SQGD060** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.59** W/kg | Típico |
| 2079 | **18SQGD060LN** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.44** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2080 | **18SQGD060LN** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.59** W/kg | Típico |
| 2081 | **18SQGD065** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.46** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2082 | **18SQGD065** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.65** W/kg | Máximo garantizado |
| 2083 | **18SQGD065** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.64** W/kg | Típico |
| 2084 | **18SQGD065LN** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.46** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2085 | **18SQGD065LN** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.64** W/kg | Típico |
| 2086 | **18SQGD070** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.49** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2087 | **18SQGD070** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.70** W/kg | Máximo garantizado |
| 2088 | **18SQGD070** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.68** W/kg | Típico |
| 2089 | **18SQGD075** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.52** W/kg | Valor de referencia publicado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2090 | **18SQGD075** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 2091 | **18SQGD075** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.73** W/kg | Típico |
| 2092 | **18SQH085** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.61** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2093 | **18SQH085** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.83** W/kg | Típico |
| 2094 | **20SQG075** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.56** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2095 | **20SQG075** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 2096 | **20SQG075** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.74** W/kg | Típico |
| 2097 | **20SQG080** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.59** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2098 | **20SQG080** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 2099 | **20SQG080** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.79** W/kg | Típico |
| 2100 | **20SQG085** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.61** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2101 | **20SQG085** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 2102 | **20SQG085** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.83** W/kg | Típico |
| 2103 | **20SQG090** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.63** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2104 | **20SQG090** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 2105 | **20SQG090** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.87** W/kg | Típico |
| 2106 | **20SQG095** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.65** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2107 | **20SQG095** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2108 | **20SQG095** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.92** W/kg | Típico |
| 2109 | **20SQGD060** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.44** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2110 | **20SQGD060** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.60** W/kg | Máximo garantizado |
| 2111 | **20SQGD060** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.59** W/kg | Típico |
| 2112 | **20SQGD065** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.48** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2113 | **20SQGD065** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.65** W/kg | Máximo garantizado |
| 2114 | **20SQGD065** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.64** W/kg | Típico |
| 2115 | **20SQGD065LN** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.48** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2116 | **20SQGD065LN** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.64** W/kg | Típico |
| 2117 | **20SQGD070** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.50** W/kg | Valor de referencia publicado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2118 | **20SQGD070** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.70** W/kg | Máximo garantizado |
| 2119 | **20SQGD070** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.68** W/kg | Típico |
| 2120 | **20SQGD070DCR** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.50** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2121 | **20SQGD070DCR** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.68** W/kg | Típico |
| 2122 | **20SQGD070LN** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.50** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2123 | **20SQGD070LN** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.68** W/kg | Típico |
| 2124 | **20SQGD070LS** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.50** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2125 | **20SQGD070LS** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.68** W/kg | Típico |
| 2126 | **20SQGD075** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.52** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2127 | **20SQGD075** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 2128 | **20SQGD075** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.72** W/kg | Típico |
| 2129 | **20SQGD075LN** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.52** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2130 | **20SQGD075LN** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.72** W/kg | Típico |
| 2131 | **20SQGD075LS** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.52** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2132 | **20SQGD075LS** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.72** W/kg | Típico |
| 2133 | **20SQGD080** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.55** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2134 | **20SQGD080** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 2135 | **20SQGD080** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.77** W/kg | Típico |
| 2136 | **20SQH085** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.61** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2137 | **20SQH085** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.83** W/kg | Típico |
| 2138 | **23SQG080** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.60** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2139 | **23SQG080** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 2140 | **23SQG080** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Típico |
| 2141 | **23SQG085** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.62** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2142 | **23SQG085** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 2143 | **23SQG085** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.83** W/kg | Típico |
| 2144 | **23SQG090** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.64** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2145 | **23SQG090** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2146 | **23SQG090** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Típico |
| 2147 | **23SQG095** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.66** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2148 | **23SQG095** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2149 | **23SQG095** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.88** W/kg | Típico |
| 2150 | **23SQG100** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.67** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2151 | **23SQG100** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 2152 | **23SQG100** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.92** W/kg | Típico |
| 2153 | **23SQGD070** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.53** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2154 | **23SQGD070** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.70** W/kg | Máximo garantizado |
| 2155 | **23SQGD070** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.70** W/kg | Típico |
| 2156 | **23SQGD075** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.55** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2157 | **23SQGD075** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 2158 | **23SQGD075** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.73** W/kg | Típico |
| 2159 | **23SQGD080** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.56** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2160 | **23SQGD080** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 2161 | **23SQGD080** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Típico |
| 2162 | **23SQGD080DCR** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.56** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2163 | **23SQGD080DCR** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Típico |
| 2164 | **23SQGD080LN** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.56** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2165 | **23SQGD080LN** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Típico |
| 2166 | **23SQGD080LS** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.57** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2167 | **23SQGD080LS** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.76** W/kg | Típico |
| 2168 | **23SQGD085** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.59** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2169 | **23SQGD085** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 2170 | **23SQGD085** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Típico |
| 2171 | **23SQGD085LN** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.59** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2172 | **23SQGD085LN** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Típico |
| 2173 | **23SQGD085LS** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.59** W/kg | Valor de referencia publicado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2174 | **23SQGD085LS** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Típico |
| 2175 | **23SQGD090** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.62** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2176 | **23SQGD090** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 2177 | **23SQGD090** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Típico |
| 2178 | **23SQH090** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.64** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2179 | **23SQH090** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Típico |
| 2180 | **27SQG090** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.67** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2181 | **27SQG090** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 2182 | **27SQG090** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.89** W/kg | Típico |
| 2183 | **27SQG095** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.68** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2184 | **27SQG095** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2185 | **27SQG095** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.92** W/kg | Típico |
| 2186 | **27SQG100** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.69** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2187 | **27SQG100** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 2188 | **27SQG100** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Típico |
| 2189 | **27SQG110** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.70** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2190 | **27SQG110** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 2191 | **27SQG110** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Típico |
| 2192 | **27SQGD080** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.61** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2193 | **27SQGD080** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 2194 | **27SQGD080** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Típico |
| 2195 | **27SQGD085** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.62** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2196 | **27SQGD085** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 2197 | **27SQGD085** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.83** W/kg | Típico |
| 2198 | **27SQGD085DCR** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.62** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2199 | **27SQGD085DCR** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.83** W/kg | Típico |
| 2200 | **27SQGD085LN** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.62** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2201 | **27SQGD085LN** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.83** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | **27SQGD090** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.62** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2203 | **27SQGD090** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 2204 | **27SQGD090** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Típico |
| 2205 | **27SQGD090LN** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.62** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2206 | **27SQGD090LN** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Típico |
| 2207 | **27SQGD095** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.64** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2208 | **27SQGD095** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2209 | **27SQGD095** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Típico |
| 2210 | **30SQG095** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.72** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2211 | **30SQG095** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2212 | **30SQG095** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Típico |
| 2213 | **30SQG100** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.73** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2214 | **30SQG100** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 2215 | **30SQG100** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.97** W/kg | Típico |
| 2216 | **30SQG105** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.74** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2217 | **30SQG105** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 2218 | **30SQG105** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Típico |
| 2219 | **30SQG120** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.77** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2220 | **30SQG120** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 2221 | **30SQG120** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.04** W/kg | Típico |
| 2222 | **30SQGD090** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.67** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2223 | **30SQGD090** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 2224 | **30SQGD090** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Típico |
| 2225 | **30SQGD095** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.69** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2226 | **30SQGD095** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2227 | **30SQGD095** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.91** W/kg | Típico |
| 2228 | **30SQGD100** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.71** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2229 | **30SQGD100** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | **30SQGD100** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Típico |
| 2231 | **30SQGD100LN** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.71** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2232 | **30SQGD100LN** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Típico |
| 2233 | **30SQGD105** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.73** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2234 | **30SQGD105** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 2235 | **30SQGD105** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.98** W/kg | Típico |
| 2236 | **ET 090-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.63** W/kg | Máximo garantizado |
| 2237 | **ET 090-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.62** W/kg | Típico |
| 2238 | **ET 090-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 2239 | **ET 090-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.89** W/kg | Típico |
| 2240 | **ET 095-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.64** W/kg | Máximo garantizado |
| 2241 | **ET 095-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.63** W/kg | Típico |
| 2242 | **ET 095-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2243 | **ET 095-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.93** W/kg | Típico |
| 2244 | **ET 100-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.67** W/kg | Máximo garantizado |
| 2245 | **ET 100-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.66** W/kg | Típico |
| 2246 | **ET 100-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 2247 | **ET 100-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.98** W/kg | Típico |
| 2248 | **ET 105-27 LS** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.74** W/kg | Máximo garantizado |
| 2249 | **ET 105-27 LS** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.73** W/kg | Típico |
| 2250 | **ET 105-27 LS** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 2251 | **ET 105-27 LS** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.03** W/kg | Típico |
| 2252 | **ET 107-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.77** W/kg | Máximo garantizado |
| 2253 | **ET 107-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.76** W/kg | Típico |
| 2254 | **ET 107-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.07** W/kg | Máximo garantizado |
| 2255 | **ET 107-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.05** W/kg | Típico |
| 2256 | **ET 110-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.74** W/kg | Máximo garantizado |
| 2257 | **ET 110-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.73** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2258 | **ET 110-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 2259 | **ET 110-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.07** W/kg | Típico |
| 2260 | **ET 110-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.78** W/kg | Máximo garantizado |
| 2261 | **ET 110-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.77** W/kg | Típico |
| 2262 | **ET 110-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 2263 | **ET 110-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.07** W/kg | Típico |
| 2264 | **ET 114-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.78** W/kg | Máximo garantizado |
| 2265 | **ET 114-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.77** W/kg | Típico |
| 2266 | **ET 114-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.14** W/kg | Máximo garantizado |
| 2267 | **ET 114-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.07** W/kg | Típico |
| 2268 | **ET 117-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.82** W/kg | Máximo garantizado |
| 2269 | **ET 117-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.81** W/kg | Típico |
| 2270 | **ET 117-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.17** W/kg | Máximo garantizado |
| 2271 | **ET 117-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.15** W/kg | Típico |
| 2272 | **ET 120-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.77** W/kg | Máximo garantizado |
| 2273 | **ET 120-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Típico |
| 2274 | **ET 120-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 2275 | **ET 120-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.14** W/kg | Típico |
| 2276 | **ET 120-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 2277 | **ET 120-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.78** W/kg | Típico |
| 2278 | **ET 120-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 2279 | **ET 120-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.18** W/kg | Típico |
| 2280 | **ET 122-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.84** W/kg | Máximo garantizado |
| 2281 | **ET 122-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.83** W/kg | Típico |
| 2282 | **ET 122-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.22** W/kg | Máximo garantizado |
| 2283 | **ET 122-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.19** W/kg | Típico |
| 2284 | **ET 130-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 2285 | **ET 130-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.83** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2286 | **ET 130-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 2287 | **ET 130-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.23** W/kg | Típico |
| 2288 | **ET 130-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 2289 | **ET 130-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.84** W/kg | Típico |
| 2290 | **ET 130-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 2291 | **ET 130-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.24** W/kg | Típico |
| 2292 | **ET 130-35** Stalprodukt | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.93** W/kg | Máximo garantizado |
| 2293 | **ET 130-35** Stalprodukt | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.92** W/kg | Típico |
| 2294 | **ET 130-35** Stalprodukt | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 2295 | **ET 130-35** Stalprodukt | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.25** W/kg | Típico |
| 2296 | **ET 140-35** Stalprodukt | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.96** W/kg | Máximo garantizado |
| 2297 | **ET 140-35** Stalprodukt | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Típico |
| 2298 | **ET 140-35** Stalprodukt | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.40** W/kg | Máximo garantizado |
| 2299 | **ET 140-35** Stalprodukt | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.34** W/kg | Típico |
| 2300 | **ETH 080-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.58** W/kg | Máximo garantizado |
| 2301 | **ETH 080-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.57** W/kg | Típico |
| 2302 | **ETH 080-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 2303 | **ETH 080-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.78** W/kg | Típico |
| 2304 | **ETH 085-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.60** W/kg | Máximo garantizado |
| 2305 | **ETH 085-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.59** W/kg | Típico |
| 2306 | **ETH 085-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 2307 | **ETH 085-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.83** W/kg | Típico |
| 2308 | **ETH 090-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.62** W/kg | Máximo garantizado |
| 2309 | **ETH 090-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.61** W/kg | Típico |
| 2310 | **ETH 090-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 2311 | **ETH 090-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.88** W/kg | Típico |
| 2312 | **ETH 095-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.64** W/kg | Máximo garantizado |
| 2313 | **ETH 095-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.63** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | **ETH 095-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2315 | **ETH 095-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.93** W/kg | Típico |
| 2316 | **ETH 100-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.67** W/kg | Máximo garantizado |
| 2317 | **ETH 100-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.66** W/kg | Típico |
| 2318 | **ETH 100-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 2319 | **ETH 100-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.98** W/kg | Típico |
| 2320 | **ETH 105-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.76** W/kg | Máximo garantizado |
| 2321 | **ETH 105-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Típico |
| 2322 | **ETH 105-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 2323 | **ETH 105-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.04** W/kg | Típico |
| 2324 | **23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 2325 | **23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 2326 | **23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 2327 | **23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 2328 | **23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2329 | **27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 2330 | **27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 2331 | **27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 2332 | **27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2333 | **30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 2334 | **30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 2335 | **30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2336 | **35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.15** W/kg | Máximo garantizado |
| 2337 | **35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 2338 | **35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.35** W/kg | Máximo garantizado |
| 2339 | **H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.70** W/kg | Máximo garantizado |
| 2340 | **H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.70** W/kg | Máximo garantizado |
| 2341 | **H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 2342 | **H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Máximo garantizado |
| 2343 | **H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.78** W/kg | Máximo garantizado |
| 2344 | **H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 2345 | **H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 2346 | **H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 2347 | **H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 2348 | **H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 2349 | **H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2350 | **H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 2351 | **H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 2352 | **H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 2353 | **H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 2354 | **H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2355 | **H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 2356 | **H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 50 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |

## Propiedades a 60 Hz

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2357 | **H100-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 2358 | **H100-30** Aperam | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 2359 | **H105-30** Aperam | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.38** W/kg | Máximo garantizado |
| 2360 | **H110-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.45** W/kg | Máximo garantizado |
| 2361 | **H110-30** Aperam | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.46** W/kg | Máximo garantizado |
| 2362 | **H120-30** Aperam | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.58** W/kg | Máximo garantizado |
| 2363 | **L080-23** Aperam | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 2364 | **L085-23** Aperam | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.12** W/kg | Máximo garantizado |
| 2365 | **L085-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.12** W/kg | Máximo garantizado |
| 2366 | **L090-23** Aperam | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.18** W/kg | Máximo garantizado |
| 2367 | **L090-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.18** W/kg | Máximo garantizado |
| 2368 | **L095-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 2369 | **L100-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 2370 | **R120-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.58** W/kg | Máximo garantizado |
| 2371 | **R130-27** Aperam | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.68** W/kg | Máximo garantizado |
| 2372 | **R130-30** Aperam | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.71** W/kg | Máximo garantizado |
| 2373 | **R140-30** Aperam | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.83** W/kg | Máximo garantizado |
| 2374 | **18QG080** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Típico |
| 2375 | **18QG080** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Típico |
| 2376 | **18QG085** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.79** W/kg | Típico |
| 2377 | **18QG085** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Típico |
| 2378 | **18QG095** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2379 | **18QG095** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Típico |
| 2380 | **18RK065** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Típico |
| 2381 | **18RK065** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Típico |
| 2382 | **18RK070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Típico |
| 2383 | **18RK070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Típico |
| 2384 | **18RK075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Típico |
| 2385 | **18RK075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 2386 | **18RK085** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 2387 | **18RK085** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.06** W/kg | Típico |
| 2388 | **20QG080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Típico |
| 2389 | **20QG080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.02** W/kg | Típico |
| 2390 | **20QG085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Típico |
| 2391 | **20QG085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.09** W/kg | Típico |
| 2392 | **20QG095** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Típico |
| 2393 | **20QG095** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Típico |
| 2394 | **20RK070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Típico |
| 2395 | **20RK070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Típico |
| 2396 | **20RK075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Típico |
| 2397 | **20RK075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Típico |
| 2398 | **20RK085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Típico |
| 2399 | **20RK085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Típico |
| 2400 | **23Q110** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 2401 | **23Q110** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.29** W/kg | Típico |
| 2402 | **23QG085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Típico |
| 2403 | **23QG085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.09** W/kg | Típico |
| 2404 | **23QG090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Típico |
| 2405 | **23QG090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Típico |
| 2406 | **23QG095** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2407 | **23QG095** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Típico |
| 2408 | **23QG100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.88** W/kg | Típico |
| 2409 | **23QG100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.21** W/kg | Típico |
| 2410 | **23RK075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Típico |
| 2411 | **23RK075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Típico |
| 2412 | **23RK080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Típico |
| 2413 | **23RK080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Típico |
| 2414 | **23RK085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.77** W/kg | Típico |
| 2415 | **23RK085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.06** W/kg | Típico |
| 2416 | **23RK090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Típico |
| 2417 | **23RK090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.11** W/kg | Típico |
| 2418 | **23RK100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Típico |
| 2419 | **23RK100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Típico |
| 2420 | **27Q120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Típico |
| 2421 | **27Q120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.38** W/kg | Típico |
| 2422 | **27QG090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Típico |
| 2423 | **27QG090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Típico |
| 2424 | **27QG095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Típico |
| 2425 | **27QG095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Típico |
| 2426 | **27QG100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.92** W/kg | Típico |
| 2427 | **27QG100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Típico |
| 2428 | **27QG120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.96** W/kg | Típico |
| 2429 | **27QG120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.31** W/kg | Típico |
| 2430 | **27RK085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |
| 2431 | **27RK085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.10** W/kg | Típico |
| 2432 | **27RK090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Típico |
| 2433 | **27RK090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.14** W/kg | Típico |
| 2434 | **27RK095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.88** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2435 | **27RK095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Típico |
| 2436 | **27RK100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Típico |
| 2437 | **27RK100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Típico |
| 2438 | **30Q120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.02** W/kg | Típico |
| 2439 | **30Q120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.40** W/kg | Típico |
| 2440 | **30Q130** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.07** W/kg | Típico |
| 2441 | **30Q130** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.48** W/kg | Típico |
| 2442 | **30QG100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Típico |
| 2443 | **30QG100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.29** W/kg | Típico |
| 2444 | **30QG105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.99** W/kg | Típico |
| 2445 | **30QG105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.31** W/kg | Típico |
| 2446 | **30QG120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.00** W/kg | Típico |
| 2447 | **30QG120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.36** W/kg | Típico |
| 2448 | **30RK095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.90** W/kg | Típico |
| 2449 | **30RK095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.21** W/kg | Típico |
| 2450 | **30RK100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.95** W/kg | Típico |
| 2451 | **30RK100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.24** W/kg | Típico |
| 2452 | **30RK105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.96** W/kg | Típico |
| 2453 | **30RK105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.27** W/kg | Típico |
| 2454 | **35Q145** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.24** W/kg | Típico |
| 2455 | **35Q145** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.64** W/kg | Típico |
| 2456 | **35Q155** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.32** W/kg | Típico |
| 2457 | **35Q155** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.73** W/kg | Típico |
| 2458 | **35QG135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.17** W/kg | Típico |
| 2459 | **35QG135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.53** W/kg | Típico |
| 2460 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2461 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Típico |
| 2462 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.91** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2463 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Típico |
| 2464 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2465 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 2466 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Máximo garantizado |
| 2467 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.96** W/kg | Típico |
| 2468 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2469 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Típico |
| 2470 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Máximo garantizado |
| 2471 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.02** W/kg | Típico |
| 2472 | **B18P085** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2473 | **B18P085** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Máximo garantizado |
| 2474 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.53** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2475 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.52** W/kg | Típico |
| 2476 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.71** W/kg | Máximo garantizado |
| 2477 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.70** W/kg | Típico |
| 2478 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2479 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Típico |
| 2480 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Máximo garantizado |
| 2481 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.77** W/kg | Típico |
| 2482 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2483 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.63** W/kg | Típico |
| 2484 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Máximo garantizado |
| 2485 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |
| 2486 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2487 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.65** W/kg | Típico |
| 2488 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 2489 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Típico |
| 2490 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Valor de referencia publicado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2491 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Típico |
| 2492 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2493 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.94** W/kg | Típico |
| 2494 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2495 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Máximo garantizado |
| 2496 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2497 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Máximo garantizado |
| 2498 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.83** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2499 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Máximo garantizado |
| 2500 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2501 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 2502 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Máximo garantizado |
| 2503 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Típico |
| 2504 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2505 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 2506 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Máximo garantizado |
| 2507 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Típico |
| 2508 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2509 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Típico |
| 2510 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.09** W/kg | Máximo garantizado |
| 2511 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Típico |
| 2512 | **B20PD080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2513 | **B20PD080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Máximo garantizado |
| 2514 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.60** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2515 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Típico |
| 2516 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.77** W/kg | Máximo garantizado |
| 2517 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.76** W/kg | Típico |
| 2518 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valor de referencia publicado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2519 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Típico |
| 2520 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Máximo garantizado |
| 2521 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.82** W/kg | Típico |
| 2522 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2523 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Típico |
| 2524 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Máximo garantizado |
| 2525 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Típico |
| 2526 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2527 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Típico |
| 2528 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 2529 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Típico |
| 2530 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2531 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Típico |
| 2532 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Máximo garantizado |
| 2533 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Típico |
| 2534 | **B20R085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2535 | **B20R085** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 2536 | **B20RD065** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.63** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2537 | **B20RD065** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Máximo garantizado |
| 2538 | **B20RD070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2539 | **B20RD070** Baosteel | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.91** W/kg | Máximo garantizado |
| 2540 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.96** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2541 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 2542 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.41** W/kg | Máximo garantizado |
| 2543 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.29** W/kg | Típico |
| 2544 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.75** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2545 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 2546 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2547 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Típico |
| 2548 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2549 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 2550 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 2551 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.02** W/kg | Típico |
| 2552 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2553 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Típico |
| 2554 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 2555 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.07** W/kg | Típico |
| 2556 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2557 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |
| 2558 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Máximo garantizado |
| 2559 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.11** W/kg | Típico |
| 2560 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.79** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2561 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 2562 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Máximo garantizado |
| 2563 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Típico |
| 2564 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.84** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2565 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Típico |
| 2566 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.12** W/kg | Máximo garantizado |
| 2567 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.09** W/kg | Típico |
| 2568 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2569 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Típico |
| 2570 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Máximo garantizado |
| 2571 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.14** W/kg | Típico |
| 2572 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.90** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2573 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Típico |
| 2574 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2575 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Típico |
| 2576 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2577 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.88** W/kg | Típico |
| 2578 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 2579 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.21** W/kg | Típico |
| 2580 | **B23PD085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.83** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2581 | **B23PD085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.10** W/kg | Máximo garantizado |
| 2582 | **B23PD090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2583 | **B23PD090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.14** W/kg | Máximo garantizado |
| 2584 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2585 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Típico |
| 2586 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Máximo garantizado |
| 2587 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.91** W/kg | Típico |
| 2588 | **B23R070-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2589 | **B23R070-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Máximo garantizado |
| 2590 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2591 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Típico |
| 2592 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Máximo garantizado |
| 2593 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Típico |
| 2594 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2595 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Típico |
| 2596 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Máximo garantizado |
| 2597 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Típico |
| 2598 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2599 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Típico |
| 2600 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Máximo garantizado |
| 2601 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.01** W/kg | Típico |
| 2602 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Valor de referencia publicado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Típico |
| 2604 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Máximo garantizado |
| 2605 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.01** W/kg | Típico |
| 2606 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2607 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 2608 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Máximo garantizado |
| 2609 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Típico |
| 2610 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2611 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 2612 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Máximo garantizado |
| 2613 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Típico |
| 2614 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2615 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Típico |
| 2616 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Máximo garantizado |
| 2617 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.11** W/kg | Típico |
| 2618 | **B23R090-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2619 | **B23R090-LM** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Máximo garantizado |
| 2620 | **B23RD070** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2621 | **B23RD070** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Máximo garantizado |
| 2622 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2623 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 2624 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Máximo garantizado |
| 2625 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Típico |
| 2626 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.77** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2627 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Típico |
| 2628 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.02** W/kg | Máximo garantizado |
| 2629 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Típico |
| 2630 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Valor de referencia publicado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2631 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 2632 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.06** W/kg | Máximo garantizado |
| 2633 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.01** W/kg | Típico |
| 2634 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2635 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Típico |
| 2636 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.14** W/kg | Máximo garantizado |
| 2637 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.07** W/kg | Típico |
| 2638 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.07** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2639 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.99** W/kg | Típico |
| 2640 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.51** W/kg | Máximo garantizado |
| 2641 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.34** W/kg | Típico |
| 2642 | **B27G140-NC** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.40** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2643 | **B27G140-NC** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.76** W/kg | Máximo garantizado |
| 2644 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2645 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.84** W/kg | Típico |
| 2646 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.13** W/kg | Máximo garantizado |
| 2647 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.12** W/kg | Típico |
| 2648 | **B27P085-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2649 | **B27P085-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.13** W/kg | Máximo garantizado |
| 2650 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.89** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2651 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.88** W/kg | Típico |
| 2652 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Máximo garantizado |
| 2653 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.16** W/kg | Típico |
| 2654 | **B27P090-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.89** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2655 | **B27P090-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Máximo garantizado |
| 2656 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2657 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Típico |
| 2658 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.23** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2659 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.21** W/kg | Típico |
| 2660 | **B27P095-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2661 | **B27P095-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.23** W/kg | Máximo garantizado |
| 2662 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.96** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2663 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.92** W/kg | Típico |
| 2664 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.27** W/kg | Máximo garantizado |
| 2665 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.24** W/kg | Típico |
| 2666 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.96** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2667 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Típico |
| 2668 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.27** W/kg | Máximo garantizado |
| 2669 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.21** W/kg | Típico |
| 2670 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2671 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.95** W/kg | Típico |
| 2672 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.36** W/kg | Máximo garantizado |
| 2673 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.28** W/kg | Típico |
| 2674 | **B27P110-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2675 | **B27P110-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.36** W/kg | Máximo garantizado |
| 2676 | **B27P120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.09** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2677 | **B27P120** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.45** W/kg | Máximo garantizado |
| 2678 | **B27P120-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.09** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2679 | **B27P120-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.45** W/kg | Máximo garantizado |
| 2680 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2681 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Típico |
| 2682 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.06** W/kg | Máximo garantizado |
| 2683 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.02** W/kg | Típico |
| 2684 | **B27R080-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2685 | **B27R080-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.06** W/kg | Máximo garantizado |
| 2686 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.84** W/kg | Valor de referencia publicado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2687 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.82** W/kg | Típico |
| 2688 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.11** W/kg | Máximo garantizado |
| 2689 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Típico |
| 2690 | **B27R085-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.84** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2691 | **B27R085-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.11** W/kg | Máximo garantizado |
| 2692 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2693 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Típico |
| 2694 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Máximo garantizado |
| 2695 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.13** W/kg | Típico |
| 2696 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2697 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Típico |
| 2698 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Máximo garantizado |
| 2699 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.12** W/kg | Típico |
| 2700 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2701 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.88** W/kg | Típico |
| 2702 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Máximo garantizado |
| 2703 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.17** W/kg | Típico |
| 2704 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2705 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.90** W/kg | Típico |
| 2706 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Máximo garantizado |
| 2707 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.19** W/kg | Típico |
| 2708 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.07** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2709 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.05** W/kg | Típico |
| 2710 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.52** W/kg | Máximo garantizado |
| 2711 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.43** W/kg | Típico |
| 2712 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.12** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2713 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.08** W/kg | Típico |
| 2714 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.58** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2715 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.49** W/kg | Típico |
| 2716 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.92** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2717 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Típico |
| 2718 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 2719 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.19** W/kg | Típico |
| 2720 | **B30P090-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.92** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2721 | **B30P090-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 2722 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.97** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2723 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.95** W/kg | Típico |
| 2724 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 2725 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Típico |
| 2726 | **B30P095-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.97** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2727 | **B30P095-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 2728 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.00** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2729 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Típico |
| 2730 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 2731 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.29** W/kg | Típico |
| 2732 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.00** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2733 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Típico |
| 2734 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 2735 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.29** W/kg | Típico |
| 2736 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.02** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2737 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.99** W/kg | Típico |
| 2738 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.34** W/kg | Máximo garantizado |
| 2739 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.31** W/kg | Típico |
| 2740 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.02** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2741 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Típico |
| 2742 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.34** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2743 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.34** W/kg | Típico |
| 2744 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.05** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2745 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Típico |
| 2746 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.39** W/kg | Máximo garantizado |
| 2747 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.35** W/kg | Típico |
| 2748 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.05** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2749 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.04** W/kg | Típico |
| 2750 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.39** W/kg | Máximo garantizado |
| 2751 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.38** W/kg | Típico |
| 2752 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2753 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.90** W/kg | Típico |
| 2754 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Máximo garantizado |
| 2755 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.16** W/kg | Típico |
| 2756 | **B30R090-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2757 | **B30R090-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Máximo garantizado |
| 2758 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.94** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2759 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 2760 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Máximo garantizado |
| 2761 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Típico |
| 2762 | **B30R095-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.94** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2763 | **B30R095-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Máximo garantizado |
| 2764 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2765 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.95** W/kg | Típico |
| 2766 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.26** W/kg | Máximo garantizado |
| 2767 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.24** W/kg | Típico |
| 2768 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2769 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.94** W/kg | Típico |
| 2770 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.26** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2771 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Típico |
| 2772 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2773 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Típico |
| 2774 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 2775 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.28** W/kg | Típico |
| 2776 | **B30R105-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2777 | **B30R105-LM** Baosteel | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 2778 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.23** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2779 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.21** W/kg | Típico |
| 2780 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.61** W/kg | Máximo garantizado |
| 2781 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.58** W/kg | Típico |
| 2782 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.27** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2783 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.25** W/kg | Típico |
| 2784 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.67** W/kg | Máximo garantizado |
| 2785 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.64** W/kg | Típico |
| 2786 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.37** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2787 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.32** W/kg | Típico |
| 2788 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 2789 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.73** W/kg | Típico |
| 2790 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.15** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2791 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.14** W/kg | Típico |
| 2792 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.50** W/kg | Máximo garantizado |
| 2793 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.48** W/kg | Típico |
| 2794 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.17** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 2795 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.16** W/kg | Típico |
| 2796 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.53** W/kg | Máximo garantizado |
| 2797 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.52** W/kg | Típico |
| 2798 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.20** W/kg | Valor de referencia publicado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2799 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.18** W/kg | Típico |
| 2800 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.58** W/kg | Máximo garantizado |
| 2801 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.55** W/kg | Típico |
| 2802 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00351** W/kg | Típico |
| 2803 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.01276** W/kg | Típico |
| 2804 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0276** W/kg | Típico |
| 2805 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0482** W/kg | Típico |
| 2806 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0745** W/kg | Típico |
| 2807 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1060** W/kg | Típico |
| 2808 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.1437** W/kg | Típico |
| 2809 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.1873** W/kg | Típico |
| 2810 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.2368** W/kg | Típico |
| 2811 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.293** W/kg | Típico |
| 2812 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.355** W/kg | Típico |
| 2813 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.422** W/kg | Típico |
| 2814 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.496** W/kg | Típico |
| 2815 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.577** W/kg | Típico |
| 2816 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.65** W/kg | Típico |
| 2817 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.650** W/kg | Típico |
| 2818 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.764** W/kg | Típico |
| 2819 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.98** W/kg | Máximo garantizado |
| 2820 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.89** W/kg | Típico |
| 2821 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.897** W/kg | Típico |
| 2822 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **1.090** W/kg | Típico |
| 2823 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.512** W/kg | Típico |
| 2824 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00419** W/kg | Típico |
| 2825 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00464** W/kg | Típico |
| 2826 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.01587** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2827 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.01680** W/kg | Típico |
| 2828 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0365** W/kg | Típico |
| 2829 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0349** W/kg | Típico |
| 2830 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0633** W/kg | Típico |
| 2831 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0609** W/kg | Típico |
| 2832 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0934** W/kg | Típico |
| 2833 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0969** W/kg | Típico |
| 2834 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1368** W/kg | Típico |
| 2835 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1321** W/kg | Típico |
| 2836 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.1770** W/kg | Típico |
| 2837 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.1831** W/kg | Típico |
| 2838 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.228** W/kg | Típico |
| 2839 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.236** W/kg | Típico |
| 2840 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.286** W/kg | Típico |
| 2841 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.296** W/kg | Típico |
| 2842 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.351** W/kg | Típico |
| 2843 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.363** W/kg | Típico |
| 2844 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.438** W/kg | Típico |
| 2845 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.423** W/kg | Típico |
| 2846 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.503** W/kg | Típico |
| 2847 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.520** W/kg | Típico |
| 2848 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.611** W/kg | Típico |
| 2849 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.591** W/kg | Típico |
| 2850 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.687** W/kg | Típico |
| 2851 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.711** W/kg | Típico |
| 2852 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.86** W/kg | Máximo garantizado |
| 2853 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.822** W/kg | Típico |
| 2854 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.796** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2855 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.80** W/kg | Típico |
| 2856 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.916** W/kg | Típico |
| 2857 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.952** W/kg | Típico |
| 2858 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.19** W/kg | Máximo garantizado |
| 2859 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.08** W/kg | Típico |
| 2860 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.080** W/kg | Típico |
| 2861 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.116** W/kg | Típico |
| 2862 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **1.348** W/kg | Típico |
| 2863 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **1.383** W/kg | Típico |
| 2864 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.92** W/kg | Típico |
| 2865 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.98** W/kg | Típico |
| 2866 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00785** VA/kg | Típico |
| 2867 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00844** VA/kg | Típico |
| 2868 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0290** VA/kg | Típico |
| 2869 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0275** VA/kg | Típico |
| 2870 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0595** VA/kg | Típico |
| 2871 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0575** VA/kg | Típico |
| 2872 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0957** VA/kg | Típico |
| 2873 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0976** VA/kg | Típico |
| 2874 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.1420** VA/kg | Típico |
| 2875 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.1406** VA/kg | Típico |
| 2876 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1921** VA/kg | Típico |
| 2877 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1917** VA/kg | Típico |
| 2878 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.249** VA/kg | Típico |
| 2879 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.248** VA/kg | Típico |
| 2880 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.311** VA/kg | Típico |
| 2881 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.309** VA/kg | Típico |
| 2882 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.380** VA/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2883 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.377** VA/kg | Típico |
| 2884 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.455** VA/kg | Típico |
| 2885 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.451** VA/kg | Típico |
| 2886 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.537** VA/kg | Típico |
| 2887 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.531** VA/kg | Típico |
| 2888 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.628** VA/kg | Típico |
| 2889 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.621** VA/kg | Típico |
| 2890 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.732** VA/kg | Típico |
| 2891 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.725** VA/kg | Típico |
| 2892 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.840** VA/kg | Típico |
| 2893 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.853** VA/kg | Típico |
| 2894 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.005** VA/kg | Típico |
| 2895 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.996** VA/kg | Típico |
| 2896 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **1.168** VA/kg | Típico |
| 2897 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **1.209** VA/kg | Típico |
| 2898 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.576** VA/kg | Típico |
| 2899 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.581** VA/kg | Típico |
| 2900 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **2.82** VA/kg | Típico |
| 2901 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **2.69** VA/kg | Típico |
| 2902 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **11.43** VA/kg | Típico |
| 2903 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **11.70** VA/kg | Típico |
| 2904 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00385** W/kg | Típico |
| 2905 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.01451** W/kg | Típico |
| 2906 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0317** W/kg | Típico |
| 2907 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0554** W/kg | Típico |
| 2908 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0852** W/kg | Típico |
| 2909 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1210** W/kg | Típico |
| 2910 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.1628** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.211** W/kg | Típico |
| 2912 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.265** W/kg | Típico |
| 2913 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.325** W/kg | Típico |
| 2914 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.394** W/kg | Típico |
| 2915 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.470** W/kg | Típico |
| 2916 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.555** W/kg | Típico |
| 2917 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.648** W/kg | Típico |
| 2918 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.80** W/kg | Máximo garantizado |
| 2919 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.75** W/kg | Típico |
| 2920 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.750** W/kg | Típico |
| 2921 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.867** W/kg | Típico |
| 2922 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.06** W/kg | Máximo garantizado |
| 2923 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.01** W/kg | Típico |
| 2924 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.017** W/kg | Típico |
| 2925 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **1.264** W/kg | Típico |
| 2926 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.766** W/kg | Típico |
| 2927 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00717** VA/kg | Típico |
| 2928 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0250** VA/kg | Típico |
| 2929 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0523** VA/kg | Típico |
| 2930 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0873** VA/kg | Típico |
| 2931 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.1293** VA/kg | Típico |
| 2932 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1776** VA/kg | Típico |
| 2933 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.233** VA/kg | Típico |
| 2934 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.295** VA/kg | Típico |
| 2935 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.367** VA/kg | Típico |
| 2936 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.450** VA/kg | Típico |
| 2937 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.551** VA/kg | Típico |
| 2938 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.671** VA/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2939 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.819** VA/kg | Típico |
| 2940 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **1.000** VA/kg | Típico |
| 2941 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.225** VA/kg | Típico |
| 2942 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **1.524** VA/kg | Típico |
| 2943 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **2.04** VA/kg | Típico |
| 2944 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **3.48** VA/kg | Típico |
| 2945 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **12.19** VA/kg | Típico |
| 2946 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00486** W/kg | Típico |
| 2947 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00514** W/kg | Típico |
| 2948 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.01873** W/kg | Típico |
| 2949 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.01938** W/kg | Típico |
| 2950 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0414** W/kg | Típico |
| 2951 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0426** W/kg | Típico |
| 2952 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0723** W/kg | Típico |
| 2953 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0739** W/kg | Típico |
| 2954 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.1105** W/kg | Típico |
| 2955 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.1129** W/kg | Típico |
| 2956 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1589** W/kg | Típico |
| 2957 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1558** W/kg | Típico |
| 2958 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.212** W/kg | Típico |
| 2959 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.208** W/kg | Típico |
| 2960 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.272** W/kg | Típico |
| 2961 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.267** W/kg | Típico |
| 2962 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.341** W/kg | Típico |
| 2963 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.334** W/kg | Típico |
| 2964 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.417** W/kg | Típico |
| 2965 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.409** W/kg | Típico |
| 2966 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.502** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2967 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.492** W/kg | Típico |
| 2968 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.595** W/kg | Típico |
| 2969 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.584** W/kg | Típico |
| 2970 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.686** W/kg | Típico |
| 2971 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.698** W/kg | Típico |
| 2972 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.811** W/kg | Típico |
| 2973 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.798** W/kg | Típico |
| 2974 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.97** W/kg | Máximo garantizado |
| 2975 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.936** W/kg | Típico |
| 2976 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.92** W/kg | Típico |
| 2977 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.924** W/kg | Típico |
| 2978 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **1.080** W/kg | Típico |
| 2979 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **1.064** W/kg | Típico |
| 2980 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.33** W/kg | Máximo garantizado |
| 2981 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.250** W/kg | Típico |
| 2982 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.25** W/kg | Típico |
| 2983 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.258** W/kg | Típico |
| 2984 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **1.523** W/kg | Típico |
| 2985 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **1.534** W/kg | Típico |
| 2986 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **2.09** W/kg | Típico |
| 2987 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **2.11** W/kg | Típico |
| 2988 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00853** VA/kg | Típico |
| 2989 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00912** VA/kg | Típico |
| 2990 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0319** VA/kg | Típico |
| 2991 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0307** VA/kg | Típico |
| 2992 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0645** VA/kg | Típico |
| 2993 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0657** VA/kg | Típico |
| 2994 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.1071** VA/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2995 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.1079** VA/kg | Típico |
| 2996 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.1574** VA/kg | Típico |
| 2997 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.1569** VA/kg | Típico |
| 2998 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.214** VA/kg | Típico |
| 2999 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.212** VA/kg | Típico |
| 3000 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.278** VA/kg | Típico |
| 3001 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.273** VA/kg | Típico |
| 3002 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.347** VA/kg | Típico |
| 3003 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.341** VA/kg | Típico |
| 3004 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.424** VA/kg | Típico |
| 3005 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.414** VA/kg | Típico |
| 3006 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.507** VA/kg | Típico |
| 3007 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.495** VA/kg | Típico |
| 3008 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.597** VA/kg | Típico |
| 3009 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.583** VA/kg | Típico |
| 3010 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.680** VA/kg | Típico |
| 3011 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.697** VA/kg | Típico |
| 3012 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.809** VA/kg | Típico |
| 3013 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.791** VA/kg | Típico |
| 3014 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.915** VA/kg | Típico |
| 3015 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.937** VA/kg | Típico |
| 3016 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.092** VA/kg | Típico |
| 3017 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.069** VA/kg | Típico |
| 3018 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **1.304** VA/kg | Típico |
| 3019 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **1.268** VA/kg | Típico |
| 3020 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.664** VA/kg | Típico |
| 3021 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.665** VA/kg | Típico |
| 3022 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **2.58** VA/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **2.75** VA/kg | Típico |
| 3024 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **11.02** VA/kg | Típico |
| 3025 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **9.82** VA/kg | Típico |
| 3026 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00441** W/kg | Típico |
| 3027 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.01680** W/kg | Típico |
| 3028 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0370** W/kg | Típico |
| 3029 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0647** W/kg | Típico |
| 3030 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0996** W/kg | Típico |
| 3031 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1413** W/kg | Típico |
| 3032 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.1900** W/kg | Típico |
| 3033 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.246** W/kg | Típico |
| 3034 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.309** W/kg | Típico |
| 3035 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.380** W/kg | Típico |
| 3036 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.459** W/kg | Típico |
| 3037 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.547** W/kg | Típico |
| 3038 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.644** W/kg | Típico |
| 3039 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.749** W/kg | Típico |
| 3040 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.90** W/kg | Máximo garantizado |
| 3041 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.865** W/kg | Típico |
| 3042 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.86** W/kg | Típico |
| 3043 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.994** W/kg | Típico |
| 3044 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.20** W/kg | Máximo garantizado |
| 3045 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.16** W/kg | Típico |
| 3046 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.154** W/kg | Típico |
| 3047 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **1.405** W/kg | Típico |
| 3048 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.876** W/kg | Típico |
| 3049 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00683** VA/kg | Típico |
| 3050 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0244** VA/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0518** VA/kg | Típico |
| 3052 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0874** VA/kg | Típico |
| 3053 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.1306** VA/kg | Típico |
| 3054 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1808** VA/kg | Típico |
| 3055 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.238** VA/kg | Típico |
| 3056 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.303** VA/kg | Típico |
| 3057 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.377** VA/kg | Típico |
| 3058 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.463** VA/kg | Típico |
| 3059 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.565** VA/kg | Típico |
| 3060 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.685** VA/kg | Típico |
| 3061 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.829** VA/kg | Típico |
| 3062 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.999** VA/kg | Típico |
| 3063 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.200** VA/kg | Típico |
| 3064 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **1.453** VA/kg | Típico |
| 3065 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.887** VA/kg | Típico |
| 3066 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **3.21** VA/kg | Típico |
| 3067 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **11.15** VA/kg | Típico |
| 3068 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00586** W/kg | Típico |
| 3069 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00569** W/kg | Típico |
| 3070 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0214** W/kg | Típico |
| 3071 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0218** W/kg | Típico |
| 3072 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0463** W/kg | Típico |
| 3073 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0472** W/kg | Típico |
| 3074 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0799** W/kg | Típico |
| 3075 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0812** W/kg | Típico |
| 3076 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.1232** W/kg | Típico |
| 3077 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.1211** W/kg | Típico |
| 3078 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1727** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3079 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1699** W/kg | Típico |
| 3080 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.230** W/kg | Típico |
| 3081 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.226** W/kg | Típico |
| 3082 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.289** W/kg | Típico |
| 3083 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.295** W/kg | Típico |
| 3084 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.360** W/kg | Típico |
| 3085 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.368** W/kg | Típico |
| 3086 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.439** W/kg | Típico |
| 3087 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.450** W/kg | Típico |
| 3088 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.527** W/kg | Típico |
| 3089 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.540** W/kg | Típico |
| 3090 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.625** W/kg | Típico |
| 3091 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.640** W/kg | Típico |
| 3092 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.748** W/kg | Típico |
| 3093 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.732** W/kg | Típico |
| 3094 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.868** W/kg | Típico |
| 3095 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.849** W/kg | Típico |
| 3096 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.03** W/kg | Máximo garantizado |
| 3097 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.999** W/kg | Típico |
| 3098 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.982** W/kg | Típico |
| 3099 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.98** W/kg | Típico |
| 3100 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **1.149** W/kg | Típico |
| 3101 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **1.126** W/kg | Típico |
| 3102 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.40** W/kg | Máximo garantizado |
| 3103 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.31** W/kg | Típico |
| 3104 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.333** W/kg | Típico |
| 3105 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.313** W/kg | Típico |
| 3106 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **1.596** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3107 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **1.629** W/kg | Típico |
| 3108 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **2.22** W/kg | Típico |
| 3109 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **2.26** W/kg | Típico |
| 3110 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00878** VA/kg | Típico |
| 3111 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00946** VA/kg | Típico |
| 3112 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0323** VA/kg | Típico |
| 3113 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0311** VA/kg | Típico |
| 3114 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0659** VA/kg | Típico |
| 3115 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0647** VA/kg | Típico |
| 3116 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.1073** VA/kg | Típico |
| 3117 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.1083** VA/kg | Típico |
| 3118 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.1577** VA/kg | Típico |
| 3119 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.1584** VA/kg | Típico |
| 3120 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.215** VA/kg | Típico |
| 3121 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.215** VA/kg | Típico |
| 3122 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.279** VA/kg | Típico |
| 3123 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.280** VA/kg | Típico |
| 3124 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.352** VA/kg | Típico |
| 3125 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.350** VA/kg | Típico |
| 3126 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.429** VA/kg | Típico |
| 3127 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.431** VA/kg | Típico |
| 3128 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.518** VA/kg | Típico |
| 3129 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.515** VA/kg | Típico |
| 3130 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.609** VA/kg | Típico |
| 3131 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.614** VA/kg | Típico |
| 3132 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.720** VA/kg | Típico |
| 3133 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.713** VA/kg | Típico |
| 3134 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.830** VA/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3135 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.837** VA/kg | Típico |
| 3136 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.960** VA/kg | Típico |
| 3137 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.972** VA/kg | Típico |
| 3138 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.120** VA/kg | Típico |
| 3139 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.134** VA/kg | Típico |
| 3140 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **1.331** VA/kg | Típico |
| 3141 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **1.351** VA/kg | Típico |
| 3142 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.683** VA/kg | Típico |
| 3143 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.706** VA/kg | Típico |
| 3144 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **2.71** VA/kg | Típico |
| 3145 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **2.71** VA/kg | Típico |
| 3146 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **11.62** VA/kg | Típico |
| 3147 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **11.62** VA/kg | Típico |
| 3148 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00487** W/kg | Típico |
| 3149 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.01871** W/kg | Típico |
| 3150 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0413** W/kg | Típico |
| 3151 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0720** W/kg | Típico |
| 3152 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.1103** W/kg | Típico |
| 3153 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1559** W/kg | Típico |
| 3154 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.209** W/kg | Típico |
| 3155 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.269** W/kg | Típico |
| 3156 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.337** W/kg | Típico |
| 3157 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.413** W/kg | Típico |
| 3158 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.498** W/kg | Típico |
| 3159 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.592** W/kg | Típico |
| 3160 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.696** W/kg | Típico |
| 3161 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.809** W/kg | Típico |
| 3162 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.99** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3163 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.936** W/kg | Típico |
| 3164 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.93** W/kg | Típico |
| 3165 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **1.079** W/kg | Típico |
| 3166 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.33** W/kg | Máximo garantizado |
| 3167 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.26** W/kg | Típico |
| 3168 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.252** W/kg | Típico |
| 3169 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **1.506** W/kg | Típico |
| 3170 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **2.02** W/kg | Típico |
| 3171 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00741** VA/kg | Típico |
| 3172 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0268** VA/kg | Típico |
| 3173 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0566** VA/kg | Típico |
| 3174 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0952** VA/kg | Típico |
| 3175 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.1416** VA/kg | Típico |
| 3176 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1954** VA/kg | Típico |
| 3177 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.257** VA/kg | Típico |
| 3178 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.326** VA/kg | Típico |
| 3179 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.405** VA/kg | Típico |
| 3180 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.498** VA/kg | Típico |
| 3181 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.605** VA/kg | Típico |
| 3182 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.730** VA/kg | Típico |
| 3183 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.877** VA/kg | Típico |
| 3184 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **1.053** VA/kg | Típico |
| 3185 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.271** VA/kg | Típico |
| 3186 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **1.566** VA/kg | Típico |
| 3187 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **2.05** VA/kg | Típico |
| 3188 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **3.31** VA/kg | Típico |
| 3189 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **12.25** VA/kg | Típico |
| 3190 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00182** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3191 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.00688** W/lb | Típico |
| 3192 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0152** W/lb | Típico |
| 3193 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0265** W/lb | Típico |
| 3194 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0409** W/lb | Típico |
| 3195 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0584** W/lb | Típico |
| 3196 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.0788** W/lb | Típico |
| 3197 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.102** W/lb | Típico |
| 3198 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.129** W/lb | Típico |
| 3199 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.158** W/lb | Típico |
| 3200 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.191** W/lb | Típico |
| 3201 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.228** W/lb | Típico |
| 3202 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.269** W/lb | Típico |
| 3203 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.317** W/lb | Típico |
| 3204 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.395** W/lb | Máximo garantizado |
| 3205 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.375** W/lb | Típico |
| 3206 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.375** W/lb | Típico |
| 3207 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.451** W/lb | Típico |
| 3208 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.609** W/lb | Máximo garantizado |
| 3209 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.567** W/lb | Típico |
| 3210 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.567** W/lb | Típico |
| 3211 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **0.768** W/lb | Típico |
| 3212 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.00** W/lb | Típico |
| 3213 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00486** VA/lb | Típico |
| 3214 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0164** VA/lb | Típico |
| 3215 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0330** VA/lb | Típico |
| 3216 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0533** VA/lb | Típico |
| 3217 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0765** VA/lb | Típico |
| 3218 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.102** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.131** VA/lb | Típico |
| 3220 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.162** VA/lb | Típico |
| 3221 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.196** VA/lb | Típico |
| 3222 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.234** VA/lb | Típico |
| 3223 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.277** VA/lb | Típico |
| 3224 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.328** VA/lb | Típico |
| 3225 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.390** VA/lb | Típico |
| 3226 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.474** VA/lb | Típico |
| 3227 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.604** VA/lb | Típico |
| 3228 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.853** VA/lb | Típico |
| 3229 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.50** VA/lb | Típico |
| 3230 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **4.17** VA/lb | Típico |
| 3231 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **18.3** VA/lb | Típico |
| 3232 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00193** W/lb | Típico |
| 3233 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.00716** W/lb | Típico |
| 3234 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0156** W/lb | Típico |
| 3235 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0269** W/lb | Típico |
| 3236 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0412** W/lb | Típico |
| 3237 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0585** W/lb | Típico |
| 3238 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.0789** W/lb | Típico |
| 3239 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.102** W/lb | Típico |
| 3240 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.129** W/lb | Típico |
| 3241 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.159** W/lb | Típico |
| 3242 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.192** W/lb | Típico |
| 3243 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.230** W/lb | Típico |
| 3244 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.271** W/lb | Típico |
| 3245 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.320** W/lb | Típico |
| 3246 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.395** W/lb | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3247 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.379** W/lb | Típico |
| 3248 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.379** W/lb | Típico |
| 3249 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.459** W/lb | Típico |
| 3250 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.620** W/lb | Máximo garantizado |
| 3251 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.587** W/lb | Típico |
| 3252 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.587** W/lb | Típico |
| 3253 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **0.807** W/lb | Típico |
| 3254 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.06** W/lb | Típico |
| 3255 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00426** VA/lb | Típico |
| 3256 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0142** VA/lb | Típico |
| 3257 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0283** VA/lb | Típico |
| 3258 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0455** VA/lb | Típico |
| 3259 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0655** VA/lb | Típico |
| 3260 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0879** VA/lb | Típico |
| 3261 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.113** VA/lb | Típico |
| 3262 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.140** VA/lb | Típico |
| 3263 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.171** VA/lb | Típico |
| 3264 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.205** VA/lb | Típico |
| 3265 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.243** VA/lb | Típico |
| 3266 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.288** VA/lb | Típico |
| 3267 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.343** VA/lb | Típico |
| 3268 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.416** VA/lb | Típico |
| 3269 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.531** VA/lb | Típico |
| 3270 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.749** VA/lb | Típico |
| 3271 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.32** VA/lb | Típico |
| 3272 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **3.66** VA/lb | Típico |
| 3273 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **15.5** VA/lb | Típico |
| 3274 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00192** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3275 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00201** W/lb | Típico |
| 3276 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.00742** W/lb | Típico |
| 3277 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.00762** W/lb | Típico |
| 3278 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0167** W/lb | Típico |
| 3279 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0163** W/lb | Típico |
| 3280 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0291** W/lb | Típico |
| 3281 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0285** W/lb | Típico |
| 3282 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0447** W/lb | Típico |
| 3283 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0438** W/lb | Típico |
| 3284 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0621** W/lb | Típico |
| 3285 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0636** W/lb | Típico |
| 3286 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.0858** W/lb | Típico |
| 3287 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.0834** W/lb | Típico |
| 3288 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.108** W/lb | Típico |
| 3289 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.111** W/lb | Típico |
| 3290 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.140** W/lb | Típico |
| 3291 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.135** W/lb | Típico |
| 3292 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.172** W/lb | Típico |
| 3293 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.166** W/lb | Típico |
| 3294 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.200** W/lb | Típico |
| 3295 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.207** W/lb | Típico |
| 3296 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.246** W/lb | Típico |
| 3297 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.238** W/lb | Típico |
| 3298 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.282** W/lb | Típico |
| 3299 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.291** W/lb | Típico |
| 3300 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.341** W/lb | Típico |
| 3301 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.331** W/lb | Típico |
| 3302 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.445** W/lb | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.393** W/lb | Típico |
| 3304 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.394** W/lb | Típico |
| 3305 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.402** W/lb | Típico |
| 3306 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.467** W/lb | Típico |
| 3307 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.481** W/lb | Típico |
| 3308 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.700** W/lb | Máximo garantizado |
| 3309 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.581** W/lb | Típico |
| 3310 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.585** W/lb | Típico |
| 3311 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.598** W/lb | Típico |
| 3312 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **0.773** W/lb | Típico |
| 3313 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **0.801** W/lb | Típico |
| 3314 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.03** W/lb | Típico |
| 3315 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **0.999** W/lb | Típico |
| 3316 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00504** VA/lb | Típico |
| 3317 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00560** VA/lb | Típico |
| 3318 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0186** VA/lb | Típico |
| 3319 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0171** VA/lb | Típico |
| 3320 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0369** VA/lb | Típico |
| 3321 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0343** VA/lb | Típico |
| 3322 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0592** VA/lb | Típico |
| 3323 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0555** VA/lb | Típico |
| 3324 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0799** VA/lb | Típico |
| 3325 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0846** VA/lb | Típico |
| 3326 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.107** VA/lb | Típico |
| 3327 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.113** VA/lb | Típico |
| 3328 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.144** VA/lb | Típico |
| 3329 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.137** VA/lb | Típico |
| 3330 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.170** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3331 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.179** VA/lb | Típico |
| 3332 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.217** VA/lb | Típico |
| 3333 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.206** VA/lb | Típico |
| 3334 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.246** VA/lb | Típico |
| 3335 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.259** VA/lb | Típico |
| 3336 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.306** VA/lb | Típico |
| 3337 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.291** VA/lb | Típico |
| 3338 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.360** VA/lb | Típico |
| 3339 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.343** VA/lb | Típico |
| 3340 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.406** VA/lb | Típico |
| 3341 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.429** VA/lb | Típico |
| 3342 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.489** VA/lb | Típico |
| 3343 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.511** VA/lb | Típico |
| 3344 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.645** VA/lb | Típico |
| 3345 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.612** VA/lb | Típico |
| 3346 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.839** VA/lb | Típico |
| 3347 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.843** VA/lb | Típico |
| 3348 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.45** VA/lb | Típico |
| 3349 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.41** VA/lb | Típico |
| 3350 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **3.84** VA/lb | Típico |
| 3351 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **3.90** VA/lb | Típico |
| 3352 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **17.7** VA/lb | Típico |
| 3353 | **M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **14.1** VA/lb | Típico |
| 3354 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00202** W/lb | Típico |
| 3355 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.00753** W/lb | Típico |
| 3356 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0164** W/lb | Típico |
| 3357 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0285** W/lb | Típico |
| 3358 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0437** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3359 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0621** W/lb | Típico |
| 3360 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.0836** W/lb | Típico |
| 3361 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.108** W/lb | Típico |
| 3362 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.136** W/lb | Típico |
| 3363 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.167** W/lb | Típico |
| 3364 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.202** W/lb | Típico |
| 3365 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.241** W/lb | Típico |
| 3366 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.285** W/lb | Típico |
| 3367 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.335** W/lb | Típico |
| 3368 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.405** W/lb | Máximo garantizado |
| 3369 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.395** W/lb | Típico |
| 3370 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.395** W/lb | Típico |
| 3371 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.473** W/lb | Típico |
| 3372 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.610** W/lb | Máximo garantizado |
| 3373 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.590** W/lb | Típico |
| 3374 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.590** W/lb | Típico |
| 3375 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **0.784** W/lb | Típico |
| 3376 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.02** W/lb | Típico |
| 3377 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00493** VA/lb | Típico |
| 3378 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0165** VA/lb | Típico |
| 3379 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0332** VA/lb | Típico |
| 3380 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0536** VA/lb | Típico |
| 3381 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0772** VA/lb | Típico |
| 3382 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.104** VA/lb | Típico |
| 3383 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.133** VA/lb | Típico |
| 3384 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.165** VA/lb | Típico |
| 3385 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.200** VA/lb | Típico |
| 3386 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.240** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3387 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.284** VA/lb | Típico |
| 3388 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.336** VA/lb | Típico |
| 3389 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.399** VA/lb | Típico |
| 3390 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.483** VA/lb | Típico |
| 3391 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.610** VA/lb | Típico |
| 3392 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.843** VA/lb | Típico |
| 3393 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.43** VA/lb | Típico |
| 3394 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **3.92** VA/lb | Típico |
| 3395 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **17.2** VA/lb | Típico |
| 3396 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00194** W/lb | Típico |
| 3397 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.00735** W/lb | Típico |
| 3398 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0161** W/lb | Típico |
| 3399 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0279** W/lb | Típico |
| 3400 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0428** W/lb | Típico |
| 3401 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.061** W/lb | Típico |
| 3402 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.0822** W/lb | Típico |
| 3403 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.107** W/lb | Típico |
| 3404 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.135** W/lb | Típico |
| 3405 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.166** W/lb | Típico |
| 3406 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.201** W/lb | Típico |
| 3407 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.239** W/lb | Típico |
| 3408 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.283** W/lb | Típico |
| 3409 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.333** W/lb | Típico |
| 3410 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.410** W/lb | Máximo garantizado |
| 3411 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.393** W/lb | Típico |
| 3412 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.393** W/lb | Típico |
| 3413 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.472** W/lb | Típico |
| 3414 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.630** W/lb | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3415 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.594** W/lb | Típico |
| 3416 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.594** W/lb | Típico |
| 3417 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **0.795** W/lb | Típico |
| 3418 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.02** W/lb | Típico |
| 3419 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00414** VA/lb | Típico |
| 3420 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0140** VA/lb | Típico |
| 3421 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0281** VA/lb | Típico |
| 3422 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0455** VA/lb | Típico |
| 3423 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0659** VA/lb | Típico |
| 3424 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0890** VA/lb | Típico |
| 3425 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.115** VA/lb | Típico |
| 3426 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.143** VA/lb | Típico |
| 3427 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.175** VA/lb | Típico |
| 3428 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.211** VA/lb | Típico |
| 3429 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.251** VA/lb | Típico |
| 3430 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.298** VA/lb | Típico |
| 3431 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.356** VA/lb | Típico |
| 3432 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.433** VA/lb | Típico |
| 3433 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.552** VA/lb | Típico |
| 3434 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.774** VA/lb | Típico |
| 3435 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.36** VA/lb | Típico |
| 3436 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **3.81** VA/lb | Típico |
| 3437 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **16.3** VA/lb | Típico |
| 3438 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00195** W/lb | Típico |
| 3439 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.00734** W/lb | Típico |
| 3440 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0160** W/lb | Típico |
| 3441 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0279** W/lb | Típico |
| 3442 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0429** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0611** W/lb | Típico |
| 3444 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.0824** W/lb | Típico |
| 3445 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.107** W/lb | Típico |
| 3446 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.135** W/lb | Típico |
| 3447 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.166** W/lb | Típico |
| 3448 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.200** W/lb | Típico |
| 3449 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.239** W/lb | Típico |
| 3450 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.282** W/lb | Típico |
| 3451 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.331** W/lb | Típico |
| 3452 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.395** W/lb | Máximo garantizado |
| 3453 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.390** W/lb | Típico |
| 3454 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.390** W/lb | Típico |
| 3455 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.464** W/lb | Típico |
| 3456 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.580** W/lb | Máximo garantizado |
| 3457 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.575** W/lb | Típico |
| 3458 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.575** W/lb | Típico |
| 3459 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **0.767** W/lb | Típico |
| 3460 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.01** W/lb | Típico |
| 3461 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00463** VA/lb | Típico |
| 3462 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0156** VA/lb | Típico |
| 3463 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0314** VA/lb | Típico |
| 3464 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0510** VA/lb | Típico |
| 3465 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0737** VA/lb | Típico |
| 3466 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0991** VA/lb | Típico |
| 3467 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.127** VA/lb | Típico |
| 3468 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.158** VA/lb | Típico |
| 3469 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.192** VA/lb | Típico |
| 3470 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.230** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3471 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.273** VA/lb | Típico |
| 3472 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.323** VA/lb | Típico |
| 3473 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.383** VA/lb | Típico |
| 3474 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.463** VA/lb | Típico |
| 3475 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.582** VA/lb | Típico |
| 3476 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.803** VA/lb | Típico |
| 3477 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.35** VA/lb | Típico |
| 3478 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **3.64** VA/lb | Típico |
| 3479 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **16.3** VA/lb | Típico |
| 3480 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00249** W/lb | Típico |
| 3481 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00242** W/lb | Típico |
| 3482 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.00935** W/lb | Típico |
| 3483 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.00928** W/lb | Típico |
| 3484 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0202** W/lb | Típico |
| 3485 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0202** W/lb | Típico |
| 3486 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0346** W/lb | Típico |
| 3487 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0347** W/lb | Típico |
| 3488 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0528** W/lb | Típico |
| 3489 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0531** W/lb | Típico |
| 3490 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0742** W/lb | Típico |
| 3491 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0748** W/lb | Típico |
| 3492 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.100** W/lb | Típico |
| 3493 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.0990** W/lb | Típico |
| 3494 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.129** W/lb | Típico |
| 3495 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.127** W/lb | Típico |
| 3496 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.159** W/lb | Típico |
| 3497 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.162** W/lb | Típico |
| 3498 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.195** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.198** W/lb | Típico |
| 3500 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.239** W/lb | Típico |
| 3501 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.236** W/lb | Típico |
| 3502 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.281** W/lb | Típico |
| 3503 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.285** W/lb | Típico |
| 3504 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.333** W/lb | Típico |
| 3505 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.336** W/lb | Típico |
| 3506 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.395** W/lb | Típico |
| 3507 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.391** W/lb | Típico |
| 3508 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.510** W/lb | Máximo garantizado |
| 3509 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.460** W/lb | Típico |
| 3510 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.462** W/lb | Típico |
| 3511 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.463** W/lb | Típico |
| 3512 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.546** W/lb | Típico |
| 3513 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.550** W/lb | Típico |
| 3514 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.740** W/lb | Máximo garantizado |
| 3515 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.666** W/lb | Típico |
| 3516 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.673** W/lb | Típico |
| 3517 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.670** W/lb | Típico |
| 3518 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **0.845** W/lb | Típico |
| 3519 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **0.872** W/lb | Típico |
| 3520 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.090** W/lb | Típico |
| 3521 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **0.990** W/lb | Típico |
| 3522 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00524** VA/lb | Típico |
| 3523 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00583** VA/lb | Típico |
| 3524 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0176** VA/lb | Típico |
| 3525 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0192** VA/lb | Típico |
| 3526 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0354** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3527 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0381** VA/lb | Típico |
| 3528 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0613** VA/lb | Típico |
| 3529 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0574** VA/lb | Típico |
| 3530 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0831** VA/lb | Típico |
| 3531 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0881** VA/lb | Típico |
| 3532 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.118** VA/lb | Típico |
| 3533 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.112** VA/lb | Típico |
| 3534 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.152** VA/lb | Típico |
| 3535 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.145** VA/lb | Típico |
| 3536 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.181** VA/lb | Típico |
| 3537 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.189** VA/lb | Típico |
| 3538 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.221** VA/lb | Típico |
| 3539 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.231** VA/lb | Típico |
| 3540 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.265** VA/lb | Típico |
| 3541 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.277** VA/lb | Típico |
| 3542 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.316** VA/lb | Típico |
| 3543 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.329** VA/lb | Típico |
| 3544 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.374** VA/lb | Típico |
| 3545 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.389** VA/lb | Típico |
| 3546 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.445** VA/lb | Típico |
| 3547 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.463** VA/lb | Típico |
| 3548 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.553** VA/lb | Típico |
| 3549 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.537** VA/lb | Típico |
| 3550 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.694** VA/lb | Típico |
| 3551 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.669** VA/lb | Típico |
| 3552 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.883** VA/lb | Típico |
| 3553 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.901** VA/lb | Típico |
| 3554 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.52** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3555 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.53** VA/lb | Típico |
| 3556 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **4.25** VA/lb | Típico |
| 3557 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **4.52** VA/lb | Típico |
| 3558 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **15.1** VA/lb | Típico |
| 3559 | **M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **20.0** VA/lb | Típico |
| 3560 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00256** W/lb | Típico |
| 3561 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.00953** W/lb | Típico |
| 3562 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0205** W/lb | Típico |
| 3563 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0351** W/lb | Típico |
| 3564 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0532** W/lb | Típico |
| 3565 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0747** W/lb | Típico |
| 3566 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.0998** W/lb | Típico |
| 3567 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.129** W/lb | Típico |
| 3568 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.161** W/lb | Típico |
| 3569 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.198** W/lb | Típico |
| 3570 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.238** W/lb | Típico |
| 3571 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.284** W/lb | Típico |
| 3572 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.335** W/lb | Típico |
| 3573 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.393** W/lb | Típico |
| 3574 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.510** W/lb | Máximo garantizado |
| 3575 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.461** W/lb | Típico |
| 3576 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.461** W/lb | Típico |
| 3577 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.551** W/lb | Típico |
| 3578 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.740** W/lb | Máximo garantizado |
| 3579 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.680** W/lb | Típico |
| 3580 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.680** W/lb | Típico |
| 3581 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **0.881** W/lb | Típico |
| 3582 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.11** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3583 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.0047** VA/lb | Típico |
| 3584 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0157** VA/lb | Típico |
| 3585 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0315** VA/lb | Típico |
| 3586 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0511** VA/lb | Típico |
| 3587 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0740** VA/lb | Típico |
| 3588 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.100** VA/lb | Típico |
| 3589 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.130** VA/lb | Típico |
| 3590 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.162** VA/lb | Típico |
| 3591 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.199** VA/lb | Típico |
| 3592 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.239** VA/lb | Típico |
| 3593 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.285** VA/lb | Típico |
| 3594 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.337** VA/lb | Típico |
| 3595 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.398** VA/lb | Típico |
| 3596 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.475** VA/lb | Típico |
| 3597 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.583** VA/lb | Típico |
| 3598 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.769** VA/lb | Típico |
| 3599 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.24** VA/lb | Típico |
| 3600 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **3.53** VA/lb | Típico |
| 3601 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **15.4** VA/lb | Típico |
| 3602 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00260** W/lb | Típico |
| 3603 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00259** W/lb | Típico |
| 3604 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0101** W/lb | Típico |
| 3605 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0100** W/lb | Típico |
| 3606 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0219** W/lb | Típico |
| 3607 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0220** W/lb | Típico |
| 3608 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0381** W/lb | Típico |
| 3609 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0381** W/lb | Típico |
| 3610 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0580** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3611 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0582** W/lb | Típico |
| 3612 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0823** W/lb | Típico |
| 3613 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0819** W/lb | Típico |
| 3614 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.110** W/lb | Típico |
| 3615 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.111** W/lb | Típico |
| 3616 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.142** W/lb | Típico |
| 3617 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.143** W/lb | Típico |
| 3618 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.180** W/lb | Típico |
| 3619 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.178** W/lb | Típico |
| 3620 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.220** W/lb | Típico |
| 3621 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.218** W/lb | Típico |
| 3622 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.263** W/lb | Típico |
| 3623 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.266** W/lb | Típico |
| 3624 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.314** W/lb | Típico |
| 3625 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.317** W/lb | Típico |
| 3626 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.371** W/lb | Típico |
| 3627 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.374** W/lb | Típico |
| 3628 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.435** W/lb | Típico |
| 3629 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.438** W/lb | Típico |
| 3630 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.580** W/lb | Máximo garantizado |
| 3631 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.513** W/lb | Típico |
| 3632 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.513** W/lb | Típico |
| 3633 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.513** W/lb | Típico |
| 3634 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.606** W/lb | Típico |
| 3635 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.605** W/lb | Típico |
| 3636 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.830** W/lb | Máximo garantizado |
| 3637 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.736** W/lb | Típico |
| 3638 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.736** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3639 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.733** W/lb | Típico |
| 3640 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **0.930** W/lb | Típico |
| 3641 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **0.925** W/lb | Típico |
| 3642 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.15** W/lb | Típico |
| 3643 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.15** W/lb | Típico |
| 3644 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00496** VA/lb | Típico |
| 3645 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00521** VA/lb | Típico |
| 3646 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0174** VA/lb | Típico |
| 3647 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0171** VA/lb | Típico |
| 3648 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0347** VA/lb | Típico |
| 3649 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0348** VA/lb | Típico |
| 3650 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0567** VA/lb | Típico |
| 3651 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0569** VA/lb | Típico |
| 3652 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0831** VA/lb | Típico |
| 3653 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0827** VA/lb | Típico |
| 3654 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.113** VA/lb | Típico |
| 3655 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.112** VA/lb | Típico |
| 3656 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.147** VA/lb | Típico |
| 3657 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.147** VA/lb | Típico |
| 3658 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.185** VA/lb | Típico |
| 3659 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.186** VA/lb | Típico |
| 3660 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.228** VA/lb | Típico |
| 3661 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.229** VA/lb | Típico |
| 3662 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.277** VA/lb | Típico |
| 3663 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.276** VA/lb | Típico |
| 3664 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.331** VA/lb | Típico |
| 3665 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.332** VA/lb | Típico |
| 3666 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.396** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3667 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.396** VA/lb | Típico |
| 3668 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.474** VA/lb | Típico |
| 3669 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.476** VA/lb | Típico |
| 3670 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.575** VA/lb | Típico |
| 3671 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.580** VA/lb | Típico |
| 3672 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.722** VA/lb | Típico |
| 3673 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.733** VA/lb | Típico |
| 3674 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.980** VA/lb | Típico |
| 3675 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.975** VA/lb | Típico |
| 3676 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.65** VA/lb | Típico |
| 3677 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.78** VA/lb | Típico |
| 3678 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **4.99** VA/lb | Típico |
| 3679 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **4.57** VA/lb | Típico |
| 3680 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **16.8** VA/lb | Típico |
| 3681 | **M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **18.0** VA/lb | Típico |
| 3682 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00281** W/lb | Típico |
| 3683 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0105** W/lb | Típico |
| 3684 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0228** W/lb | Típico |
| 3685 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0391** W/lb | Típico |
| 3686 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0596** W/lb | Típico |
| 3687 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.084** W/lb | Típico |
| 3688 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.113** W/lb | Típico |
| 3689 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.145** W/lb | Típico |
| 3690 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.182** W/lb | Típico |
| 3691 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.224** W/lb | Típico |
| 3692 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.271** W/lb | Típico |
| 3693 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.320** W/lb | Típico |
| 3694 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.377** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3695 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.440** W/lb | Típico |
| 3696 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.580** W/lb | Máximo garantizado |
| 3697 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.514** W/lb | Típico |
| 3698 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.514** W/lb | Típico |
| 3699 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.606** W/lb | Típico |
| 3700 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.830** W/lb | Máximo garantizado |
| 3701 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.738** W/lb | Típico |
| 3702 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.738** W/lb | Típico |
| 3703 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **0.931** W/lb | Típico |
| 3704 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.15** W/lb | Típico |
| 3705 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00436** VA/lb | Típico |
| 3706 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0147** VA/lb | Típico |
| 3707 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0299** VA/lb | Típico |
| 3708 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0494** VA/lb | Típico |
| 3709 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0728** VA/lb | Típico |
| 3710 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.100** VA/lb | Típico |
| 3711 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.131** VA/lb | Típico |
| 3712 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.166** VA/lb | Típico |
| 3713 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.206** VA/lb | Típico |
| 3714 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.249** VA/lb | Típico |
| 3715 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.303** VA/lb | Típico |
| 3716 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.357** VA/lb | Típico |
| 3717 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.424** VA/lb | Típico |
| 3718 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.510** VA/lb | Típico |
| 3719 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.635** VA/lb | Típico |
| 3720 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.862** VA/lb | Típico |
| 3721 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.49** VA/lb | Típico |
| 3722 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **4.46** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3723 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **18.0** VA/lb | Típico |
| 3724 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00329** W/lb | Típico |
| 3725 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00334** W/lb | Típico |
| 3726 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0124** W/lb | Típico |
| 3727 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0123** W/lb | Típico |
| 3728 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0267** W/lb | Típico |
| 3729 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0265** W/lb | Típico |
| 3730 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0458** W/lb | Típico |
| 3731 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0453** W/lb | Típico |
| 3732 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0687** W/lb | Típico |
| 3733 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0694** W/lb | Típico |
| 3734 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0973** W/lb | Típico |
| 3735 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0964** W/lb | Típico |
| 3736 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.130** W/lb | Típico |
| 3737 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.129** W/lb | Típico |
| 3738 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.165** W/lb | Típico |
| 3739 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.166** W/lb | Típico |
| 3740 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.207** W/lb | Típico |
| 3741 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.208** W/lb | Típico |
| 3742 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.253** W/lb | Típico |
| 3743 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.254** W/lb | Típico |
| 3744 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.305** W/lb | Típico |
| 3745 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.305** W/lb | Típico |
| 3746 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.363** W/lb | Típico |
| 3747 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.362** W/lb | Típico |
| 3748 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.427** W/lb | Típico |
| 3749 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.425** W/lb | Típico |
| 3750 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.496** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.498** W/lb | Típico |
| 3752 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.660** W/lb | Máximo garantizado |
| 3753 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.582** W/lb | Típico |
| 3754 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.582** W/lb | Típico |
| 3755 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.578** W/lb | Típico |
| 3756 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.683** W/lb | Típico |
| 3757 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.676** W/lb | Típico |
| 3758 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.940** W/lb | Máximo garantizado |
| 3759 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.823** W/lb | Típico |
| 3760 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.823** W/lb | Típico |
| 3761 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.806** W/lb | Típico |
| 3762 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **1.02** W/lb | Típico |
| 3763 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **1.00** W/lb | Típico |
| 3764 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.22** W/lb | Típico |
| 3765 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.19** W/lb | Típico |
| 3766 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00516** VA/lb | Típico |
| 3767 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00499** VA/lb | Típico |
| 3768 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0173** VA/lb | Típico |
| 3769 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0169** VA/lb | Típico |
| 3770 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0350** VA/lb | Típico |
| 3771 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0346** VA/lb | Típico |
| 3772 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0572** VA/lb | Típico |
| 3773 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0576** VA/lb | Típico |
| 3774 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0848** VA/lb | Típico |
| 3775 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0844** VA/lb | Típico |
| 3776 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.116** VA/lb | Típico |
| 3777 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.116** VA/lb | Típico |
| 3778 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.152** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.153** VA/lb | Típico |
| 3780 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.193** VA/lb | Típico |
| 3781 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.193** VA/lb | Típico |
| 3782 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.239** VA/lb | Típico |
| 3783 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.238** VA/lb | Típico |
| 3784 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.288** VA/lb | Típico |
| 3785 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.290** VA/lb | Típico |
| 3786 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.345** VA/lb | Típico |
| 3787 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.348** VA/lb | Típico |
| 3788 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.409** VA/lb | Típico |
| 3789 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.414** VA/lb | Típico |
| 3790 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.493** VA/lb | Típico |
| 3791 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.484** VA/lb | Típico |
| 3792 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.591** VA/lb | Típico |
| 3793 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.575** VA/lb | Típico |
| 3794 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.734** VA/lb | Típico |
| 3795 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.699** VA/lb | Típico |
| 3796 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.904** VA/lb | Típico |
| 3797 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.965** VA/lb | Típico |
| 3798 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.71** VA/lb | Típico |
| 3799 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.43** VA/lb | Típico |
| 3800 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **4.13** VA/lb | Típico |
| 3801 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **5.01** VA/lb | Típico |
| 3802 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **17.2** VA/lb | Típico |
| 3803 | **M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **18.2** VA/lb | Típico |
| 3804 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00343** W/lb | Típico |
| 3805 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0129** W/lb | Típico |
| 3806 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0275** W/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3807 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0470** W/lb | Típico |
| 3808 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0709** W/lb | Típico |
| 3809 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.0994** W/lb | Típico |
| 3810 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.132** W/lb | Típico |
| 3811 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.170** W/lb | Típico |
| 3812 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.212** W/lb | Típico |
| 3813 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.258** W/lb | Típico |
| 3814 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.310** W/lb | Típico |
| 3815 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.368** W/lb | Típico |
| 3816 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.431** W/lb | Típico |
| 3817 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.501** W/lb | Típico |
| 3818 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.660** W/lb | Máximo garantizado |
| 3819 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.582** W/lb | Típico |
| 3820 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.582** W/lb | Típico |
| 3821 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.677** W/lb | Típico |
| 3822 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.940** W/lb | Máximo garantizado |
| 3823 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.806** W/lb | Típico |
| 3824 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.806** W/lb | Típico |
| 3825 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **1.010** W/lb | Típico |
| 3826 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.24** W/lb | Típico |
| 3827 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00471** VA/lb | Típico |
| 3828 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.0161** VA/lb | Típico |
| 3829 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0331** VA/lb | Típico |
| 3830 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0549** VA/lb | Típico |
| 3831 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0813** VA/lb | Típico |
| 3832 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.112** VA/lb | Típico |
| 3833 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.147** VA/lb | Típico |
| 3834 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.187** VA/lb | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3835 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.231** VA/lb | Típico |
| 3836 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1 T (B) | **0.279** VA/lb | Típico |
| 3837 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.334** VA/lb | Típico |
| 3838 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.394** VA/lb | Típico |
| 3839 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.465** VA/lb | Típico |
| 3840 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.549** VA/lb | Típico |
| 3841 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.661** VA/lb | Típico |
| 3842 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.842** VA/lb | Típico |
| 3843 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.30** VA/lb | Típico |
| 3844 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.8 T (B) | **3.70** VA/lb | Típico |
| 3845 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Potencia aparente específica de excitación | 60 Hz / 1.9 T (B) | **15.6** VA/lb | Típico |
| 3846 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00358** W/kg | Típico |
| 3847 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.01359** W/kg | Típico |
| 3848 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0300** W/kg | Típico |
| 3849 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0527** W/kg | Típico |
| 3850 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0813** W/kg | Típico |
| 3851 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1152** W/kg | Típico |
| 3852 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.1546** W/kg | Típico |
| 3853 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.1997** W/kg | Típico |
| 3854 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.2510** W/kg | Típico |
| 3855 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.309** W/kg | Típico |
| 3856 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.373** W/kg | Típico |
| 3857 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.445** W/kg | Típico |
| 3858 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.525** W/kg | Típico |
| 3859 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.613** W/kg | Típico |
| 3860 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.71** W/kg | Típico |
| 3861 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.711** W/kg | Típico |
| 3862 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.819** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3863 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.99** W/kg | Máximo garantizado |
| 3864 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.96** W/kg | Típico |
| 3865 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.961** W/kg | Típico |
| 3866 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **1.165** W/kg | Típico |
| 3867 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.594** W/kg | Típico |
| 3868 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.1 T (B) | **0.00423** W/kg | Típico |
| 3869 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.2 T (B) | **0.01620** W/kg | Típico |
| 3870 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.3 T (B) | **0.0356** W/kg | Típico |
| 3871 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.4 T (B) | **0.0624** W/kg | Típico |
| 3872 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.5 T (B) | **0.0958** W/kg | Típico |
| 3873 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.6 T (B) | **0.1358** W/kg | Típico |
| 3874 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.7 T (B) | **0.1825** W/kg | Típico |
| 3875 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.8 T (B) | **0.2360** W/kg | Típico |
| 3876 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 0.9 T (B) | **0.2970** W/kg | Típico |
| 3877 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1 T (B) | **0.365** W/kg | Típico |
| 3878 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.1 T (B) | **0.441** W/kg | Típico |
| 3879 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.2 T (B) | **0.525** W/kg | Típico |
| 3880 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.3 T (B) | **0.616** W/kg | Típico |
| 3881 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.4 T (B) | **0.715** W/kg | Típico |
| 3882 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.83** W/kg | Típico |
| 3883 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.825** W/kg | Típico |
| 3884 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.6 T (B) | **0.945** W/kg | Típico |
| 3885 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.13** W/kg | Máximo garantizado |
| 3886 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.10** W/kg | Típico |
| 3887 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.099** W/kg | Típico |
| 3888 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.8 T (B) | **1.323** W/kg | Típico |
| 3889 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.9 T (B) | **1.773** W/kg | Típico |
| 3890 | **23JG110** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3891 | **23JG110** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.45** W/kg | Máximo garantizado |
| 3892 | **23JG110** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.30** W/kg | Típico |
| 3893 | **23JGH090** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Típico |
| 3894 | **23JGH090** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.19** W/kg | Máximo garantizado |
| 3895 | **23JGH090** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Típico |
| 3896 | **23JGH095** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.84** W/kg | Típico |
| 3897 | **23JGH095** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 3898 | **23JGH095** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.19** W/kg | Típico |
| 3899 | **23JGH100** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Típico |
| 3900 | **23JGH100** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 3901 | **23JGH100** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.23** W/kg | Típico |
| 3902 | **23JGHE080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Típico |
| 3903 | **23JGHE080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 3904 | **23JGHE080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.01** W/kg | Típico |
| 3905 | **23JGHE085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.75** W/kg | Típico |
| 3906 | **23JGHE085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.12** W/kg | Máximo garantizado |
| 3907 | **23JGHE085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Típico |
| 3908 | **23JGS085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Típico |
| 3909 | **23JGS085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.12** W/kg | Máximo garantizado |
| 3910 | **23JGS085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.09** W/kg | Típico |
| 3911 | **23JGS090** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.82** W/kg | Típico |
| 3912 | **23JGS090** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.19** W/kg | Máximo garantizado |
| 3913 | **23JGS090** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.12** W/kg | Típico |
| 3914 | **23JGS095** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.83** W/kg | Típico |
| 3915 | **23JGS095** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 3916 | **23JGS095** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.16** W/kg | Típico |
| 3917 | **23JGSD075** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Típico |
| 3918 | **23JGSD075** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3919 | **23JGSD075** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Típico |
| 3920 | **23JGSD080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Típico |
| 3921 | **23JGSD080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Máximo garantizado |
| 3922 | **23JGSD080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Típico |
| 3923 | **23JGSD085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.75** W/kg | Típico |
| 3924 | **23JGSD085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.12** W/kg | Máximo garantizado |
| 3925 | **23JGSD085** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.02** W/kg | Típico |
| 3926 | **23JGSE070** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Típico |
| 3927 | **23JGSE070** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.91** W/kg | Máximo garantizado |
| 3928 | **23JGSE070** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Típico |
| 3929 | **23JGSE075** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Típico |
| 3930 | **23JGSE075** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Máximo garantizado |
| 3931 | **23JGSE075** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Típico |
| 3932 | **23JGSE080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Típico |
| 3933 | **23JGSE080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 3934 | **23JGSE080** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Típico |
| 3935 | **27JG120** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Típico |
| 3936 | **27JG120** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.58** W/kg | Máximo garantizado |
| 3937 | **27JG120** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.47** W/kg | Típico |
| 3938 | **27JG130** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.08** W/kg | Típico |
| 3939 | **27JG130** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.72** W/kg | Máximo garantizado |
| 3940 | **27JG130** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.59** W/kg | Típico |
| 3941 | **27JGH100** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 3942 | **27JGH100** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 3943 | **27JGH100** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.30** W/kg | Típico |
| 3944 | **27JGH110** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.97** W/kg | Típico |
| 3945 | **27JGH110** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.45** W/kg | Máximo garantizado |
| 3946 | **27JGH110** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.34** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3947 | **27JGS090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Típico |
| 3948 | **27JGS090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.19** W/kg | Máximo garantizado |
| 3949 | **27JGS090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.16** W/kg | Típico |
| 3950 | **27JGS095** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Típico |
| 3951 | **27JGS095** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 3952 | **27JGS095** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Típico |
| 3953 | **27JGS100** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.94** W/kg | Típico |
| 3954 | **27JGS100** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 3955 | **27JGS100** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Típico |
| 3956 | **27JGSD090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.82** W/kg | Típico |
| 3957 | **27JGSD090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Máximo garantizado |
| 3958 | **27JGSD090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.11** W/kg | Típico |
| 3959 | **27JGSD095** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Típico |
| 3960 | **27JGSD095** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 3961 | **27JGSD095** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.16** W/kg | Típico |
| 3962 | **27JGSE085** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.82** W/kg | Típico |
| 3963 | **27JGSE085** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.13** W/kg | Máximo garantizado |
| 3964 | **27JGSE085** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Típico |
| 3965 | **27JGSE090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.84** W/kg | Típico |
| 3966 | **27JGSE090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.19** W/kg | Máximo garantizado |
| 3967 | **27JGSE090** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.12** W/kg | Típico |
| 3968 | **30JG120** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.10** W/kg | Típico |
| 3969 | **30JG120** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.58** W/kg | Máximo garantizado |
| 3970 | **30JG120** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.54** W/kg | Típico |
| 3971 | **30JG130** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.15** W/kg | Típico |
| 3972 | **30JG130** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.72** W/kg | Máximo garantizado |
| 3973 | **30JG130** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.63** W/kg | Típico |
| 3974 | **30JG140** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.19** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3975 | **30JG140** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.85** W/kg | Máximo garantizado |
| 3976 | **30JG140** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.71** W/kg | Típico |
| 3977 | **30JGH105** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.97** W/kg | Típico |
| 3978 | **30JGH105** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.39** W/kg | Máximo garantizado |
| 3979 | **30JGH105** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.36** W/kg | Típico |
| 3980 | **30JGH110** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Típico |
| 3981 | **30JGH110** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.45** W/kg | Máximo garantizado |
| 3982 | **30JGH110** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.41** W/kg | Típico |
| 3983 | **30JGH120** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.10** W/kg | Típico |
| 3984 | **30JGH120** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.58** W/kg | Máximo garantizado |
| 3985 | **30JGH120** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.50** W/kg | Típico |
| 3986 | **30JGS095** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 3987 | **30JGS095** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.27** W/kg | Máximo garantizado |
| 3988 | **30JGS095** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Típico |
| 3989 | **30JGS100** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.96** W/kg | Típico |
| 3990 | **30JGS100** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 3991 | **30JGS100** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.27** W/kg | Típico |
| 3992 | **30JGS105** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.99** W/kg | Típico |
| 3993 | **30JGS105** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.39** W/kg | Máximo garantizado |
| 3994 | **30JGS105** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.29** W/kg | Típico |
| 3995 | **35JG135** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.26** W/kg | Típico |
| 3996 | **35JG135** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.78** W/kg | Máximo garantizado |
| 3997 | **35JG135** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.76** W/kg | Típico |
| 3998 | **35JG145** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.30** W/kg | Típico |
| 3999 | **35JG145** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.91** W/kg | Máximo garantizado |
| 4000 | **35JG145** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.81** W/kg | Típico |
| 4001 | **35JG155** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.34** W/kg | Típico |
| 4002 | **35JG155** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **2.04** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4003 | **35JG155** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.92** W/kg | Típico |
| 4004 | **35JGH115** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.15** W/kg | Típico |
| 4005 | **35JGH115** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.52** W/kg | Máximo garantizado |
| 4006 | **35JGH115** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.53** W/kg | Típico |
| 4007 | **35JGH125** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.19** W/kg | Típico |
| 4008 | **35JGH125** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.65** W/kg | Máximo garantizado |
| 4009 | **35JGH125** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.60** W/kg | Típico |
| 4010 | **35JGH135** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.21** W/kg | Típico |
| 4011 | **35JGH135** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.78** W/kg | Máximo garantizado |
| 4012 | **35JGH135** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.65** W/kg | Típico |
| 4013 | **35JGS115** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.11** W/kg | Típico |
| 4014 | **35JGS115** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.52** W/kg | Máximo garantizado |
| 4015 | **35JGS115** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.47** W/kg | Típico |
| 4016 | **35JGS125** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.20** W/kg | Típico |
| 4017 | **35JGS125** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.65** W/kg | Máximo garantizado |
| 4018 | **35JGS125** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.60** W/kg | Típico |
| 4019 | **M-0H** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.88** W/kg | Máximo garantizado |
| 4020 | **M-0H** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Típico |
| 4021 | **M-0H** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 4022 | **M-0H** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Típico |
| 4023 | **M-0H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.95** W/kg | Máximo garantizado |
| 4024 | **M-0H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.95** W/kg | Típico |
| 4025 | **M-0H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.36** W/kg | Máximo garantizado |
| 4026 | **M-0H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.32** W/kg | Típico |
| 4027 | **M-0H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.99** W/kg | Máximo garantizado |
| 4028 | **M-0H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.99** W/kg | Típico |
| 4029 | **M-0H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.39** W/kg | Máximo garantizado |
| 4030 | **M-0H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.37** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031 | **M-1H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Máximo garantizado |
| 4032 | **M-1H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.97** W/kg | Típico |
| 4033 | **M-1H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.44** W/kg | Máximo garantizado |
| 4034 | **M-1H** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.37** W/kg | Típico |
| 4035 | **M-1H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.06** W/kg | Máximo garantizado |
| 4036 | **M-1H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Típico |
| 4037 | **M-1H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.45** W/kg | Máximo garantizado |
| 4038 | **M-1H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.41** W/kg | Típico |
| 4039 | **M-1H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.15** W/kg | Máximo garantizado |
| 4040 | **M-1H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.14** W/kg | Típico |
| 4041 | **M-1H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.53** W/kg | Máximo garantizado |
| 4042 | **M-1H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.54** W/kg | Típico |
| 4043 | **M-2H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.15** W/kg | Máximo garantizado |
| 4044 | **M-2H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.06** W/kg | Típico |
| 4045 | **M-2H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.54** W/kg | Máximo garantizado |
| 4046 | **M-2H** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.50** W/kg | Típico |
| 4047 | **M-2H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.19** W/kg | Máximo garantizado |
| 4048 | **M-2H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.17** W/kg | Típico |
| 4049 | **M-2H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.59** W/kg | Máximo garantizado |
| 4050 | **M-2H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.59** W/kg | Típico |
| 4051 | **M-3** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.04** W/kg | Máximo garantizado |
| 4052 | **M-3** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Típico |
| 4053 | **M-3** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.55** W/kg | Máximo garantizado |
| 4054 | **M-3** JFE Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.30** W/kg | Típico |
| 4055 | **M-3** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.09** W/kg | Máximo garantizado |
| 4056 | **M-3** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.06** W/kg | Típico |
| 4057 | **M-3** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.59** W/kg | Máximo garantizado |
| 4058 | **M-3** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.52** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4059 | **M-3H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.28** W/kg | Máximo garantizado |
| 4060 | **M-3H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.19** W/kg | Típico |
| 4061 | **M-3H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.68** W/kg | Máximo garantizado |
| 4062 | **M-3H** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.63** W/kg | Típico |
| 4063 | **M-4** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.17** W/kg | Máximo garantizado |
| 4064 | **M-4** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.08** W/kg | Típico |
| 4065 | **M-4** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.68** W/kg | Máximo garantizado |
| 4066 | **M-4** JFE Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.59** W/kg | Típico |
| 4067 | **M-4** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.19** W/kg | Máximo garantizado |
| 4068 | **M-4** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.15** W/kg | Típico |
| 4069 | **M-4** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.74** W/kg | Máximo garantizado |
| 4070 | **M-4** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.63** W/kg | Típico |
| 4071 | **M-5** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.28** W/kg | Máximo garantizado |
| 4072 | **M-5** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.19** W/kg | Típico |
| 4073 | **M-5** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.83** W/kg | Máximo garantizado |
| 4074 | **M-5** JFE Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.71** W/kg | Típico |
| 4075 | **M-5** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 4076 | **M-5** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.30** W/kg | Típico |
| 4077 | **M-5** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.91** W/kg | Máximo garantizado |
| 4078 | **M-5** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.79** W/kg | Típico |
| 4079 | **M-6** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.46** W/kg | Máximo garantizado |
| 4080 | **M-6** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.34** W/kg | Típico |
| 4081 | **M-6** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **2.07** W/kg | Máximo garantizado |
| 4082 | **M-6** JFE Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.92** W/kg | Típico |
| 4083 | **20ZDKH65** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.62** W/kg | Típico |
| 4084 | **20ZDKH65** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.84** W/kg | Típico |
| 4085 | **20ZDKH70** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.66** W/kg | Típico |
| 4086 | **20ZDKH70** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.90** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4087 | **20ZDKH75** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.68** W/kg | Típico |
| 4088 | **20ZDKH75** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.94** W/kg | Típico |
| 4089 | **20ZDMH70** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.67** W/kg | Típico |
| 4090 | **20ZDMH70** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.90** W/kg | Típico |
| 4091 | **20ZDMH75** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.70** W/kg | Típico |
| 4092 | **20ZDMH75** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.94** W/kg | Típico |
| 4093 | **20ZH80** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.77** W/kg | Típico |
| 4094 | **20ZH80** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.03** W/kg | Típico |
| 4095 | **20ZH85** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.79** W/kg | Típico |
| 4096 | **20ZH85** Nippon Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.07** W/kg | Típico |
| 4097 | **23Z110** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.91** W/kg | Típico |
| 4098 | **23Z110** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.35** W/kg | Típico |
| 4099 | **23ZDKH70** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.69** W/kg | Típico |
| 4100 | **23ZDKH70** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.90** W/kg | Típico |
| 4101 | **23ZDKH75** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.72** W/kg | Típico |
| 4102 | **23ZDKH75** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.95** W/kg | Típico |
| 4103 | **23ZDKH80** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.73** W/kg | Típico |
| 4104 | **23ZDKH80** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.97** W/kg | Típico |
| 4105 | **23ZDKH85** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.75** W/kg | Típico |
| 4106 | **23ZDKH85** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.01** W/kg | Típico |
| 4107 | **23ZDKH90** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.79** W/kg | Típico |
| 4108 | **23ZDKH90** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.08** W/kg | Típico |
| 4109 | **23ZDMH75** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.72** W/kg | Típico |
| 4110 | **23ZDMH75** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.96** W/kg | Típico |
| 4111 | **23ZDMH80** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.73** W/kg | Típico |
| 4112 | **23ZDMH80** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **0.97** W/kg | Típico |
| 4113 | **23ZDMH85** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.75** W/kg | Típico |
| 4114 | **23ZDMH85** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.01** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4115 | **23ZDMH90** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.79** W/kg | Típico |
| 4116 | **23ZDMH90** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.08** W/kg | Típico |
| 4117 | **23ZH100** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.85** W/kg | Típico |
| 4118 | **23ZH100** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.20** W/kg | Típico |
| 4119 | **23ZH85** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.80** W/kg | Típico |
| 4120 | **23ZH85** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.09** W/kg | Típico |
| 4121 | **23ZH90** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.82** W/kg | Típico |
| 4122 | **23ZH90** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.12** W/kg | Típico |
| 4123 | **23ZH95** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.83** W/kg | Típico |
| 4124 | **23ZH95** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.16** W/kg | Típico |
| 4125 | **27Z120** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.03** W/kg | Típico |
| 4126 | **27Z120** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.48** W/kg | Típico |
| 4127 | **27Z130** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.07** W/kg | Típico |
| 4128 | **27Z130** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.56** W/kg | Típico |
| 4129 | **27ZDKH85** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.81** W/kg | Típico |
| 4130 | **27ZDKH85** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.07** W/kg | Típico |
| 4131 | **27ZDKH90** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.84** W/kg | Típico |
| 4132 | **27ZDKH90** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.11** W/kg | Típico |
| 4133 | **27ZDKH95** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.88** W/kg | Típico |
| 4134 | **27ZDKH95** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.16** W/kg | Típico |
| 4135 | **27ZH100** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.92** W/kg | Típico |
| 4136 | **27ZH100** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.25** W/kg | Típico |
| 4137 | **27ZH110** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.97** W/kg | Típico |
| 4138 | **27ZH110** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.34** W/kg | Típico |
| 4139 | **27ZH90** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.88** W/kg | Típico |
| 4140 | **27ZH90** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.18** W/kg | Típico |
| 4141 | **27ZH95** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.91** W/kg | Típico |
| 4142 | **27ZH95** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.22** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4143 | **30Z120** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.07** W/kg | Típico |
| 4144 | **30Z120** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.52** W/kg | Típico |
| 4145 | **30Z130** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.12** W/kg | Típico |
| 4146 | **30Z130** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.60** W/kg | Típico |
| 4147 | **30Z140** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.19** W/kg | Típico |
| 4148 | **30Z140** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.70** W/kg | Típico |
| 4149 | **30ZH100** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.95** W/kg | Típico |
| 4150 | **30ZH100** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.28** W/kg | Típico |
| 4151 | **30ZH105** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.98** W/kg | Típico |
| 4152 | **30ZH105** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.32** W/kg | Típico |
| 4153 | **30ZH110** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.00** W/kg | Típico |
| 4154 | **30ZH110** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.37** W/kg | Típico |
| 4155 | **30ZH120** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.07** W/kg | Típico |
| 4156 | **30ZH120** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.46** W/kg | Típico |
| 4157 | **30ZH95** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.94** W/kg | Típico |
| 4158 | **30ZH95** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.24** W/kg | Típico |
| 4159 | **35Z135** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.24** W/kg | Típico |
| 4160 | **35Z135** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.74** W/kg | Típico |
| 4161 | **35Z145** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.29** W/kg | Típico |
| 4162 | **35Z145** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.81** W/kg | Típico |
| 4163 | **35Z155** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.33** W/kg | Típico |
| 4164 | **35Z155** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.90** W/kg | Típico |
| 4165 | **35ZH110** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.08** W/kg | Típico |
| 4166 | **35ZH110** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.41** W/kg | Típico |
| 4167 | **35ZH115** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.12** W/kg | Típico |
| 4168 | **35ZH115** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.50** W/kg | Típico |
| 4169 | **35ZH125** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.21** W/kg | Típico |
| 4170 | **35ZH125** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.62** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4171 | **35ZH135** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.26** W/kg | Típico |
| 4172 | **35ZH135** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.69** W/kg | Típico |
| 4173 | **M-0H** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.84** W/kg | Típico |
| 4174 | **M-0H** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.16** W/kg | Típico |
| 4175 | **M-0H** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.94** W/kg | Típico |
| 4176 | **M-0H** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.27** W/kg | Típico |
| 4177 | **M-0H** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.97** W/kg | Típico |
| 4178 | **M-0H** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.32** W/kg | Típico |
| 4179 | **M-1** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.88** W/kg | Típico |
| 4180 | **M-1** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.30** W/kg | Típico |
| 4181 | **M-1H** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.97** W/kg | Típico |
| 4182 | **M-1H** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.34** W/kg | Típico |
| 4183 | **M-1H** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.01** W/kg | Típico |
| 4184 | **M-1H** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.39** W/kg | Típico |
| 4185 | **M-1H** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.13** W/kg | Típico |
| 4186 | **M-1H** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.52** W/kg | Típico |
| 4187 | **M-2** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.93** W/kg | Típico |
| 4188 | **M-2** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.37** W/kg | Típico |
| 4189 | **M-3** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.97** W/kg | Típico |
| 4190 | **M-3** Nippon Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.43** W/kg | Típico |
| 4191 | **M-3** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.03** W/kg | Típico |
| 4192 | **M-3** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.48** W/kg | Típico |
| 4193 | **M-3** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.08** W/kg | Típico |
| 4194 | **M-3** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.54** W/kg | Típico |
| 4195 | **M-4** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.09** W/kg | Típico |
| 4196 | **M-4** Nippon Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.52** W/kg | Típico |
| 4197 | **M-4** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.12** W/kg | Típico |
| 4198 | **M-4** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.61** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4199 | **M-5** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.17** W/kg | Típico |
| 4200 | **M-5** Nippon Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.68** W/kg | Típico |
| 4201 | **M-5** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.26** W/kg | Típico |
| 4202 | **M-5** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.76** W/kg | Típico |
| 4203 | **M-6** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.32** W/kg | Típico |
| 4204 | **M-6** Nippon Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.90** W/kg | Típico |
| 4205 | **23PH085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.81** W/kg | Típico |
| 4206 | **23PH085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.17** W/kg | Máximo garantizado |
| 4207 | **23PH085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.09** W/kg | Típico |
| 4208 | **23PH090** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.84** W/kg | Típico |
| 4209 | **23PH090** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.26** W/kg | Máximo garantizado |
| 4210 | **23PH090** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.14** W/kg | Típico |
| 4211 | **23PH095** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.86** W/kg | Típico |
| 4212 | **23PH095** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.28** W/kg | Máximo garantizado |
| 4213 | **23PH095** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.17** W/kg | Típico |
| 4214 | **23PHD080** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.75** W/kg | Típico |
| 4215 | **23PHD080** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.14** W/kg | Máximo garantizado |
| 4216 | **23PHD080** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.01** W/kg | Típico |
| 4217 | **23PHD085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.78** W/kg | Típico |
| 4218 | **23PHD085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.17** W/kg | Máximo garantizado |
| 4219 | **23PHD085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.05** W/kg | Típico |
| 4220 | **23PHD090** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.80** W/kg | Típico |
| 4221 | **23PHD090** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.19** W/kg | Máximo garantizado |
| 4222 | **23PHD090** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.09** W/kg | Típico |
| 4223 | **23PHE080** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.75** W/kg | Típico |
| 4224 | **23PHE080** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.14** W/kg | Máximo garantizado |
| 4225 | **23PHE080** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.00** W/kg | Típico |
| 4226 | **23PHE085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.78** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4227 | **23PHE085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.17** W/kg | Máximo garantizado |
| 4228 | **23PHE085** POSCO | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.05** W/kg | Típico |
| 4229 | **27PG130** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.07** W/kg | Típico |
| 4230 | **27PG130** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.67** W/kg | Máximo garantizado |
| 4231 | **27PG130** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.55** W/kg | Típico |
| 4232 | **27PH095** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.92** W/kg | Típico |
| 4233 | **27PH095** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 4234 | **27PH095** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.22** W/kg | Típico |
| 4235 | **27PH100** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.93** W/kg | Típico |
| 4236 | **27PH100** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.35** W/kg | Máximo garantizado |
| 4237 | **27PH100** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.26** W/kg | Típico |
| 4238 | **27PHD085** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.83** W/kg | Típico |
| 4239 | **27PHD085** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.17** W/kg | Máximo garantizado |
| 4240 | **27PHD085** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.06** W/kg | Típico |
| 4241 | **27PHD090** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.86** W/kg | Típico |
| 4242 | **27PHD090** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.22** W/kg | Máximo garantizado |
| 4243 | **27PHD090** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.10** W/kg | Típico |
| 4244 | **27PHD095** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.86** W/kg | Típico |
| 4245 | **27PHD095** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.26** W/kg | Máximo garantizado |
| 4246 | **27PHD095** POSCO | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.18** W/kg | Típico |
| 4247 | **30PG120** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.09** W/kg | Típico |
| 4248 | **30PG120** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.63** W/kg | Máximo garantizado |
| 4249 | **30PG120** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.53** W/kg | Típico |
| 4250 | **30PG130** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.12** W/kg | Típico |
| 4251 | **30PG130** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.73** W/kg | Máximo garantizado |
| 4252 | **30PG130** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.61** W/kg | Típico |
| 4253 | **30PH100** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.98** W/kg | Típico |
| 4254 | **30PH100** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.40** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4255 | **30PH100** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.29** W/kg | Típico |
| 4256 | **30PH105** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.00** W/kg | Típico |
| 4257 | **30PH105** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.45** W/kg | Máximo garantizado |
| 4258 | **30PH105** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.33** W/kg | Típico |
| 4259 | **30PHD095** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.91** W/kg | Típico |
| 4260 | **30PHD095** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.30** W/kg | Máximo garantizado |
| 4261 | **30PHD095** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.23** W/kg | Típico |
| 4262 | **30PHD100** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **0.93** W/kg | Típico |
| 4263 | **30PHD100** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.36** W/kg | Máximo garantizado |
| 4264 | **30PHD100** POSCO | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.26** W/kg | Típico |
| 4265 | **35PG145** POSCO | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.29** W/kg | Típico |
| 4266 | **35PG145** POSCO | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **2.03** W/kg | Máximo garantizado |
| 4267 | **35PG145** POSCO | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.80** W/kg | Típico |
| 4268 | **35PG155** POSCO | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T (B) | **1.33** W/kg | Típico |
| 4269 | **35PG155** POSCO | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **2.07** W/kg | Máximo garantizado |
| 4270 | **35PG155** POSCO | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T (B) | **1.89** W/kg | Típico |
| 4271 | **15SQH085** Shougang | 0.15 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.78** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4272 | **15SQH085** Shougang | 0.15 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.07** W/kg | Típico |
| 4273 | **18SQG075** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.73** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4274 | **18SQG075** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.96** W/kg | Típico |
| 4275 | **18SQG080** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.76** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4276 | **18SQG080** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.02** W/kg | Típico |
| 4277 | **18SQG085** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.79** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4278 | **18SQG085** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.08** W/kg | Típico |
| 4279 | **18SQG090** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4280 | **18SQG090** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.19** W/kg | Típico |
| 4281 | **18SQGD060** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.58** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4282 | **18SQGD060** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.77** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4283 | **18SQGD060LN** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.58** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4284 | **18SQGD060LN** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.77** W/kg | Típico |
| 4285 | **18SQGD065** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.62** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4286 | **18SQGD065** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.83** W/kg | Típico |
| 4287 | **18SQGD065LN** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.62** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4288 | **18SQGD065LN** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.83** W/kg | Típico |
| 4289 | **18SQGD070** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.65** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4290 | **18SQGD070** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Típico |
| 4291 | **18SQGD075** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.67** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4292 | **18SQGD075** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.93** W/kg | Típico |
| 4293 | **18SQH085** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.79** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4294 | **18SQH085** Shougang | 0.18 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.08** W/kg | Típico |
| 4295 | **20SQG075** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.73** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4296 | **20SQG075** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.96** W/kg | Típico |
| 4297 | **20SQG080** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.77** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4298 | **20SQG080** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.03** W/kg | Típico |
| 4299 | **20SQG085** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.8** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4300 | **20SQG085** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.08** W/kg | Típico |
| 4301 | **20SQG090** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.82** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4302 | **20SQG090** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.12** W/kg | Típico |
| 4303 | **20SQG095** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4304 | **20SQG095** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.19** W/kg | Típico |
| 4305 | **20SQGD060** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.59** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4306 | **20SQGD060** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Típico |
| 4307 | **20SQGD065** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.63** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4308 | **20SQGD065** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.84** W/kg | Típico |
| 4309 | **20SQGD065LN** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.63** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4310 | **20SQGD065LN** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.84** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311 | **20SQGD070** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.66** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4312 | **20SQGD070** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.89** W/kg | Típico |
| 4313 | **20SQGD070DCR** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.66** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4314 | **20SQGD070DCR** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.89** W/kg | Típico |
| 4315 | **20SQGD070LN** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.66** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4316 | **20SQGD070LN** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.89** W/kg | Típico |
| 4317 | **20SQGD070LS** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.66** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4318 | **20SQGD070LS** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.89** W/kg | Típico |
| 4319 | **20SQGD075** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.69** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4320 | **20SQGD075** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Típico |
| 4321 | **20SQGD075LN** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.69** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4322 | **20SQGD075LN** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Típico |
| 4323 | **20SQGD075LS** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.69** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4324 | **20SQGD075LS** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Típico |
| 4325 | **20SQGD080** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.72** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4326 | **20SQGD080** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.99** W/kg | Típico |
| 4327 | **20SQH085** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.8** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4328 | **20SQH085** Shougang | 0.20 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.08** W/kg | Típico |
| 4329 | **23SQG080** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.79** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4330 | **23SQG080** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.05** W/kg | Típico |
| 4331 | **23SQG085** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.81** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4332 | **23SQG085** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.09** W/kg | Típico |
| 4333 | **23SQG090** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.84** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4334 | **23SQG090** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.12** W/kg | Típico |
| 4335 | **23SQG095** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.86** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4336 | **23SQG095** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.16** W/kg | Típico |
| 4337 | **23SQG100** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.88** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4338 | **23SQG100** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.21** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4339 | **23SQGD070** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.71** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4340 | **23SQGD070** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.93** W/kg | Típico |
| 4341 | **23SQGD075** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.73** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4342 | **23SQGD075** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.97** W/kg | Típico |
| 4343 | **23SQGD080** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4344 | **23SQGD080** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.01** W/kg | Típico |
| 4345 | **23SQGD080DCR** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4346 | **23SQGD080DCR** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.01** W/kg | Típico |
| 4347 | **23SQGD080LN** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4348 | **23SQGD080LN** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.01** W/kg | Típico |
| 4349 | **23SQGD080LS** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.76** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4350 | **23SQGD080LS** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.02** W/kg | Típico |
| 4351 | **23SQGD085** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.78** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4352 | **23SQGD085** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.04** W/kg | Típico |
| 4353 | **23SQGD085LN** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.78** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4354 | **23SQGD085LN** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.04** W/kg | Típico |
| 4355 | **23SQGD085LS** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.78** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4356 | **23SQGD085LS** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.04** W/kg | Típico |
| 4357 | **23SQGD090** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.81** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4358 | **23SQGD090** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.11** W/kg | Típico |
| 4359 | **23SQH090** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.84** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4360 | **23SQH090** Shougang | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.12** W/kg | Típico |
| 4361 | **27SQG090** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.88** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4362 | **27SQG090** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.18** W/kg | Típico |
| 4363 | **27SQG095** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.91** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4364 | **27SQG095** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.22** W/kg | Típico |
| 4365 | **27SQG100** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.91** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4366 | **27SQG100** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.23** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4367 | **27SQG110** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.93** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4368 | **27SQG110** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.27** W/kg | Típico |
| 4369 | **27SQGD080** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4370 | **27SQGD080** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.06** W/kg | Típico |
| 4371 | **27SQGD085** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.82** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4372 | **27SQGD085** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Típico |
| 4373 | **27SQGD085DCR** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.82** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4374 | **27SQGD085DCR** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Típico |
| 4375 | **27SQGD085LN** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.82** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4376 | **27SQGD085LN** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.10** W/kg | Típico |
| 4377 | **27SQGD090** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.84** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4378 | **27SQGD090** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.12** W/kg | Típico |
| 4379 | **27SQGD090LN** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.84** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4380 | **27SQGD090LN** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.12** W/kg | Típico |
| 4381 | **27SQGD095** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.87** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4382 | **27SQGD095** Shougang | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.16** W/kg | Típico |
| 4383 | **30SQG095** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.96** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4384 | **30SQG095** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.26** W/kg | Típico |
| 4385 | **30SQG100** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.98** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4386 | **30SQG100** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.29** W/kg | Típico |
| 4387 | **30SQG105** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.99** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4388 | **30SQG105** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.30** W/kg | Típico |
| 4389 | **30SQG120** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.99** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4390 | **30SQG120** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.36** W/kg | Típico |
| 4391 | **30SQGD090** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.90** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4392 | **30SQGD090** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.19** W/kg | Típico |
| 4393 | **30SQGD095** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.92** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4394 | **30SQGD095** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.22** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4395 | **30SQGD100** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.93** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4396 | **30SQGD100** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.23** W/kg | Típico |
| 4397 | **30SQGD100LN** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.93** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4398 | **30SQGD100LN** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.23** W/kg | Típico |
| 4399 | **30SQGD105** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.97** W/kg | Valor de referencia publicado |
| 4400 | **30SQGD105** Shougang | 0.30 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.28** W/kg | Típico |
| 4401 | **ET 090-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.36** W/lb | Máximo garantizado |
| 4402 | **ET 090-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.80** W/kg | Típico |
| 4403 | **ET 090-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.54** W/lb | Máximo garantizado |
| 4404 | **ET 090-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.16** W/kg | Típico |
| 4405 | **ET 095-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.37** W/lb | Máximo garantizado |
| 4406 | **ET 095-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.81** W/kg | Típico |
| 4407 | **ET 095-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.57** W/lb | Máximo garantizado |
| 4408 | **ET 095-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.21** W/kg | Típico |
| 4409 | **ET 100-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.39** W/lb | Máximo garantizado |
| 4410 | **ET 100-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.85** W/kg | Típico |
| 4411 | **ET 100-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.59** W/lb | Máximo garantizado |
| 4412 | **ET 100-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.27** W/kg | Típico |
| 4413 | **ET 105-27 LS** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.42** W/lb | Máximo garantizado |
| 4414 | **ET 105-27 LS** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.94** W/kg | Típico |
| 4415 | **ET 105-27 LS** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.62** W/lb | Máximo garantizado |
| 4416 | **ET 105-27 LS** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.34** W/kg | Típico |
| 4417 | **ET 107-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.44** W/lb | Máximo garantizado |
| 4418 | **ET 107-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.98** W/kg | Típico |
| 4419 | **ET 107-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.64** W/lb | Máximo garantizado |
| 4420 | **ET 107-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.37** W/kg | Típico |
| 4421 | **ET 110-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.94** W/kg | Típico |
| 4422 | **ET 110-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.63** W/lb | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4423 | **ET 110-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.39** W/kg | Típico |
| 4424 | **ET 110-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.45** W/lb | Máximo garantizado |
| 4425 | **ET 110-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.99** W/kg | Típico |
| 4426 | **ET 110-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.65** W/lb | Máximo garantizado |
| 4427 | **ET 110-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.39** W/kg | Típico |
| 4428 | **ET 114-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.99** W/kg | Típico |
| 4429 | **ET 114-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.64** W/lb | Máximo garantizado |
| 4430 | **ET 114-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.39** W/kg | Típico |
| 4431 | **ET 117-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **1.04** W/kg | Típico |
| 4432 | **ET 117-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.50** W/kg | Típico |
| 4433 | **ET 120-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.97** W/kg | Típico |
| 4434 | **ET 120-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.67** W/lb | Máximo garantizado |
| 4435 | **ET 120-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.48** W/kg | Típico |
| 4436 | **ET 120-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **1.01** W/kg | Típico |
| 4437 | **ET 120-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.71** W/lb | Máximo garantizado |
| 4438 | **ET 120-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.53** W/kg | Típico |
| 4439 | **ET 122-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **1.07** W/kg | Típico |
| 4440 | **ET 122-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.72** W/lb | Máximo garantizado |
| 4441 | **ET 122-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.55** W/kg | Típico |
| 4442 | **ET 130-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **1.07** W/kg | Típico |
| 4443 | **ET 130-27** Stalprodukt | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.60** W/kg | Típico |
| 4444 | **ET 130-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **1.08** W/kg | Típico |
| 4445 | **ET 130-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.74** W/lb | Máximo garantizado |
| 4446 | **ET 130-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.61** W/kg | Típico |
| 4447 | **ET 130-35** Stalprodukt | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **1.19** W/kg | Típico |
| 4448 | **ET 130-35** Stalprodukt | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.75** W/lb | Máximo garantizado |
| 4449 | **ET 130-35** Stalprodukt | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.64** W/kg | Típico |
| 4450 | **ET 140-35** Stalprodukt | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **1.23** W/kg | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | **ET 140-35** Stalprodukt | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.81** W/lb | Máximo garantizado |
| 4452 | **ET 140-35** Stalprodukt | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.76** W/kg | Típico |
| 4453 | **ETH 080-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.34** W/lb | Máximo garantizado |
| 4454 | **ETH 080-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.76** W/kg | Típico |
| 4455 | **ETH 080-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.48** W/lb | Máximo garantizado |
| 4456 | **ETH 080-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.02** W/kg | Típico |
| 4457 | **ETH 085-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.35** W/lb | Máximo garantizado |
| 4458 | **ETH 085-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.77** W/kg | Típico |
| 4459 | **ETH 085-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.51** W/lb | Máximo garantizado |
| 4460 | **ETH 085-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.08** W/kg | Típico |
| 4461 | **ETH 090-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.36** W/lb | Máximo garantizado |
| 4462 | **ETH 090-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.78** W/kg | Típico |
| 4463 | **ETH 090-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.54** W/lb | Máximo garantizado |
| 4464 | **ETH 090-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.15** W/kg | Típico |
| 4465 | **ETH 095-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.37** W/lb | Máximo garantizado |
| 4466 | **ETH 095-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.79** W/kg | Típico |
| 4467 | **ETH 095-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.58** W/lb | Máximo garantizado |
| 4468 | **ETH 095-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.23** W/kg | Típico |
| 4469 | **ETH 100-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.39** W/lb | Máximo garantizado |
| 4470 | **ETH 100-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.84** W/kg | Típico |
| 4471 | **ETH 100-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.60** W/lb | Máximo garantizado |
| 4472 | **ETH 100-23** Stalprodukt | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.28** W/kg | Típico |
| 4473 | **ETH 105-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.45** W/lb | Máximo garantizado |
| 4474 | **ETH 105-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.5 T Sin indicación de B o J | **0.95** W/kg | Típico |
| 4475 | **ETH 105-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.65** W/lb | Máximo garantizado |
| 4476 | **ETH 105-30** Stalprodukt | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.38** W/kg | Típico |
| 4477 | **23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4478 | **23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.04** W/kg | Máximo garantizado |
| 4479 | **23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.12** W/kg | Máximo garantizado |
| 4480 | **23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.19** W/kg | Máximo garantizado |
| 4481 | **23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 4482 | **27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 4483 | **27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.45** W/kg | Máximo garantizado |
| 4484 | **27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.19** W/kg | Máximo garantizado |
| 4485 | **27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 4486 | **30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.38** W/kg | Máximo garantizado |
| 4487 | **30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.46** W/kg | Máximo garantizado |
| 4488 | **30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.58** W/kg | Máximo garantizado |
| 4489 | **35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.51** W/kg | Máximo garantizado |
| 4490 | **35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.64** W/kg | Máximo garantizado |
| 4491 | **35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.77** W/kg | Máximo garantizado |
| 4492 | **H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.92** W/kg | Máximo garantizado |
| 4493 | **H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.92** W/kg | Máximo garantizado |
| 4494 | **H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.2 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.99** W/kg | Máximo garantizado |
| 4495 | **H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **0.99** W/kg | Máximo garantizado |
| 4496 | **H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.03** W/kg | Máximo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4497 | **H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.05** W/kg | Máximo garantizado |
| 4498 | **H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.12** W/kg | Máximo garantizado |
| 4499 | **H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.12** W/kg | Máximo garantizado |
| 4500 | **H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.18** W/kg | Máximo garantizado |
| 4501 | **H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.18** W/kg | Máximo garantizado |
| 4502 | **H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.25** W/kg | Máximo garantizado |
| 4503 | **H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 4504 | **H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 4505 | **H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.32** W/kg | Máximo garantizado |
| 4506 | **H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.38** W/kg | Máximo garantizado |
| 4507 | **H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.45** W/kg | Máximo garantizado |
| 4508 | **H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.45** W/kg | Máximo garantizado |
| 4509 | **H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.35 | Pérdidas específicas en el núcleo | 60 Hz / 1.7 T Sin indicación de B o J | **1.64** W/kg | Máximo garantizado |

## Otras propiedades

No se indica la frecuencia por separado

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4510 | **H100-27** Aperam | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4511 | **H100-30** Aperam | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4512 | **H105-30** Aperam | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4513 | **H110-27** Aperam | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4514 | **H110-30** Aperam | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4515 | **H120-30** Aperam | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516 | **L080-23** Aperam | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 4517 | **L085-23** Aperam | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 4518 | **L085-27** Aperam | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 4519 | **L090-23** Aperam | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 4520 | **L090-27** Aperam | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 4521 | **L095-27** Aperam | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 4522 | **L100-27** Aperam | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 4523 | **R120-27** Aperam | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 4524 | **R130-27** Aperam | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 4525 | **R130-30** Aperam | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 4526 | **R140-30** Aperam | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 4527 | **18QG080** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4528 | **18QG085** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4529 | **18QG095** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4530 | **18RK065** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4531 | **18RK070** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4532 | **18RK075** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 4533 | **18RK085** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 4534 | **20QG080** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4535 | **20QG085** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4536 | **20QG095** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4537 | **20RK070** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4538 | **20RK075** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4539 | **20RK085** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4540 | **23Q110** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 4541 | **23QG085** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4542 | **23QG090** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4543 | **23QG095** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4544 | **23QG100** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4545 | **23RK075** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4546 | **23RK080** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4547 | **23RK085** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4548 | **23RK090** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4549 | **23RK100** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4550 | **27Q120** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 4551 | **27QG090** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4552 | **27QG095** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4553 | **27QG100** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4554 | **27QG120** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4555 | **27RK085** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4556 | **27RK090** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4557 | **27RK095** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4558 | **27RK100** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4559 | **30Q120** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4560 | **30Q130** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 4561 | **30QG100** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4562 | **30QG105** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4563 | **30QG120** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4564 | **30RK095** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4565 | **30RK100** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4566 | **30RK105** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4567 | **35Q145** Baosteel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Típico |
| 4568 | **35Q155** Baosteel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.86** T | Típico |
| 4569 | **35QG135** Baosteel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4570 | **B18HS065** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4571 | **B18HS065** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | **B18HS065** Baosteel | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4573 | **B18HS070** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4574 | **B18HS070** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4575 | **B18HS070** Baosteel | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4576 | **B18HS075** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4577 | **B18HS075** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4578 | **B18HS075** Baosteel | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4579 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4580 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4581 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4582 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4583 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4584 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4585 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4586 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4587 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4588 | **B18P085** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4589 | **B18P085** Baosteel | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4590 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4591 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4592 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4593 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4594 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4595 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4596 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4597 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4598 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4599 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4601 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4602 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4603 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 4604 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4605 | **B20HS065** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4606 | **B20HS065** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4607 | **B20HS065** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4608 | **B20HS070** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4609 | **B20HS070** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4610 | **B20HS070** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4611 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4612 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4613 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4614 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4615 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4616 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4617 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4618 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4619 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4620 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4621 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4622 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4623 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4624 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4625 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4626 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4627 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4628 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4629 | **B20PD080** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4630 | **B20PD080** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4631 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4632 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4633 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4634 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4635 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4636 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4637 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4638 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4639 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4640 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4641 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4642 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4643 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4644 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4645 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4646 | **B20R085** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4647 | **B20R085** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.950** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4648 | **B20RD065** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4649 | **B20RD065** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4650 | **B20RD070** Baosteel | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4651 | **B20RD070** Baosteel | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4652 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 4653 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4654 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4655 | **B23HS070** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4656 | **B23HS070** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4657 | **B23HS070** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4658 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4659 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4660 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4661 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4662 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4663 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4664 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4665 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4666 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4667 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4668 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4669 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4670 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4671 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4672 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4673 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4674 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4675 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4676 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4677 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4678 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4679 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4680 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4681 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4682 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4683 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4684 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4685 | **B23PD085** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4686 | **B23PD085** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4687 | **B23PD090** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4688 | **B23PD090** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4689 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4690 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4691 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4692 | **B23R070-LM** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4693 | **B23R070-LM** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4694 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4695 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4696 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4697 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4698 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4699 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4700 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4701 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4702 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4703 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4704 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4705 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4706 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4707 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4708 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4709 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4710 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4711 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4712 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4713 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4714 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4715 | **B23R090-LM** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4716 | **B23R090-LM** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4717 | **B23RD070** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4718 | **B23RD070** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4719 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4720 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4721 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4722 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.97** adimensional | Típico |
| 4723 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4724 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4725 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4726 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.97** adimensional | Típico |
| 4727 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4728 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4729 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4730 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.97** adimensional | Típico |
| 4731 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4732 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4733 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4734 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.97** adimensional | Típico |
| 4735 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 4736 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4737 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4738 | **B27G140-NC** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4739 | **B27G140-NC** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4740 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4741 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4742 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4743 | **B27P085-LM** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4744 | **B27P085-LM** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4745 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4746 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4747 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4748 | **B27P090-LM** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4749 | **B27P090-LM** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4750 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4751 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4752 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4753 | **B27P095-LM** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4754 | **B27P095-LM** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4755 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4756 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4757 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4758 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4759 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4760 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4761 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4762 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4763 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4764 | **B27P110-LM** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4765 | **B27P110-LM** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4766 | **B27P120** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4767 | **B27P120** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4768 | **B27P120-LM** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4769 | **B27P120-LM** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4770 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4771 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4772 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4773 | **B27R080-LM** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4774 | **B27R080-LM** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4775 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4776 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4777 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4778 | **B27R085-LM** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4779 | **B27R085-LM** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4780 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4781 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4782 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4783 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4784 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4785 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4786 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4787 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4788 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4789 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4790 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4791 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4792 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.86** T | Mínimo garantizado |
| 4793 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4794 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4795 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4796 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 4797 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4798 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4799 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4800 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4801 | **B30P090-LM** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4802 | **B30P090-LM** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4803 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4804 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4805 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4806 | **B30P095-LM** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4807 | **B30P095-LM** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4808 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4809 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4810 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4811 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4812 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4813 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4814 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4815 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4816 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4817 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4818 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4819 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4820 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4821 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4822 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4823 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4824 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4825 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4826 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4827 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4828 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4829 | **B30R090-LM** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4830 | **B30R090-LM** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4831 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4832 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4833 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4834 | **B30R095-LM** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4835 | **B30R095-LM** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4836 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4837 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4838 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4839 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4840 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4841 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4842 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4843 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4844 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4845 | **B30R105-LM** Baosteel | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4846 | **B30R105-LM** Baosteel | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4847 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.86** T | Mínimo garantizado |
| 4848 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4849 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4850 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.86** T | Mínimo garantizado |
| 4851 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4852 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4853 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 4854 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4855 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4856 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4857 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4858 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4859 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4860 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4861 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4862 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 4863 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4864 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Mínimo garantizado |
| 4865 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 4866 | **20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4867 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.880** T | Mínimo garantizado |
| 4868 | **H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.917** T | Típico |
| 4869 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.880** T | Mínimo garantizado |
| 4870 | **H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.916** T | Típico |
| 4871 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.880** T | Mínimo garantizado |
| 4872 | **H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.918** T | Típico |
| 4873 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.880** T | Mínimo garantizado |
| 4874 | **H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.918** T | Típico |
| 4875 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.890** T | Mínimo garantizado |
| 4876 | **H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.920** T | Típico |
| 4877 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.880** T | Mínimo garantizado |
| 4878 | **H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.917** T | Típico |
| 4879 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.8** T | Mínimo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4880 | **M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.84** T | Típico |
| 4881 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.8** T | Mínimo garantizado |
| 4882 | **M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.18 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.84** T | Típico |
| 4883 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.8** T | Mínimo garantizado |
| 4884 | **M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.84** T | Típico |
| 4885 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.8** T | Mínimo garantizado |
| 4886 | **M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.84** T | Típico |
| 4887 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.8** T | Mínimo garantizado |
| 4888 | **M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.84** T | Típico |
| 4889 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.8** T | Mínimo garantizado |
| 4890 | **M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.84** T | Típico |
| 4891 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.78** T | Mínimo garantizado |
| 4892 | **M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.3 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.82** T | Típico |
| 4893 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.78** T | Mínimo garantizado |
| 4894 | **M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs | 0.35 | Inducción magnética | H = 795.775 A/m | **1.82** T | Típico |
| 4895 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 4896 | **X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4897 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 4898 | **X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4899 | **23JG110** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.76** T | Típico |
| 4900 | **23JG110** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 4901 | **23JG110** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Típico |
| 4902 | **23JG110** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4903 | **23JGH090** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.81** T | Típico |
| 4904 | **23JGH090** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 4905 | **23JGH090** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4906 | **23JGH090** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 4907 | **23JGH095** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.81** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4908 | **23JGH095** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 4909 | **23JGH095** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4910 | **23JGH095** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 4911 | **23JGH100** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.81** T | Típico |
| 4912 | **23JGH100** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 4913 | **23JGH100** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4914 | **23JGH100** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 4915 | **23JGHE080** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.85** T | Típico |
| 4916 | **23JGHE080** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 4917 | **23JGHE080** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4918 | **23JGHE080** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 4919 | **23JGHE085** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.84** T | Típico |
| 4920 | **23JGHE085** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 4921 | **23JGHE085** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4922 | **23JGHE085** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 4923 | **23JGS085** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4924 | **23JGS085** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4925 | **23JGS085** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.93** T | Típico |
| 4926 | **23JGS085** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.97** T | Típico |
| 4927 | **23JGS090** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4928 | **23JGS090** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4929 | **23JGS090** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4930 | **23JGS090** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.97** T | Típico |
| 4931 | **23JGS095** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4932 | **23JGS095** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4933 | **23JGS095** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4934 | **23JGS095** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.97** T | Típico |
| 4935 | **23JGSD075** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.84** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4936 | **23JGSD075** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 4937 | **23JGSD075** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4938 | **23JGSD075** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 4939 | **23JGSD080** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.83** T | Típico |
| 4940 | **23JGSD080** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 4941 | **23JGSD080** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4942 | **23JGSD080** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 4943 | **23JGSD085** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.82** T | Típico |
| 4944 | **23JGSD085** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 4945 | **23JGSD085** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4946 | **23JGSD085** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 4947 | **23JGSE070** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4948 | **23JGSE070** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4949 | **23JGSE070** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.93** T | Típico |
| 4950 | **23JGSE070** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.97** T | Típico |
| 4951 | **23JGSE075** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4952 | **23JGSE075** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4953 | **23JGSE075** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4954 | **23JGSE075** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.97** T | Típico |
| 4955 | **23JGSE080** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4956 | **23JGSE080** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4957 | **23JGSE080** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4958 | **23JGSE080** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.97** T | Típico |
| 4959 | **27JG120** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.76** T | Típico |
| 4960 | **27JG120** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 4961 | **27JG120** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Típico |
| 4962 | **27JG120** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.92** T | Típico |
| 4963 | **27JG130** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.74** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4964 | **27JG130** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 4965 | **27JG130** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.84** T | Típico |
| 4966 | **27JG130** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4967 | **27JGH100** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.81** T | Típico |
| 4968 | **27JGH100** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4969 | **27JGH100** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4970 | **27JGH100** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 4971 | **27JGH110** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.81** T | Típico |
| 4972 | **27JGH110** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 4973 | **27JGH110** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4974 | **27JGH110** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 4975 | **27JGS090** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.91** T | Típico |
| 4976 | **27JGS090** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4977 | **27JGS090** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.94** T | Típico |
| 4978 | **27JGS090** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.98** T | Típico |
| 4979 | **27JGS095** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4980 | **27JGS095** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4981 | **27JGS095** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.93** T | Típico |
| 4982 | **27JGS095** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.98** T | Típico |
| 4983 | **27JGS100** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4984 | **27JGS100** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4985 | **27JGS100** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.93** T | Típico |
| 4986 | **27JGS100** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.98** T | Típico |
| 4987 | **27JGSD090** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.84** T | Típico |
| 4988 | **27JGSD090** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 4989 | **27JGSD090** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4990 | **27JGSD090** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 4991 | **27JGSD095** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.84** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4992 | **27JGSD095** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 4993 | **27JGSD095** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 4994 | **27JGSD095** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 4995 | **27JGSE085** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.90** T | Típico |
| 4996 | **27JGSE085** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 4997 | **27JGSE085** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.93** T | Típico |
| 4998 | **27JGSE085** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.98** T | Típico |
| 4999 | **27JGSE090** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5000 | **27JGSE090** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 5001 | **27JGSE090** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.93** T | Típico |
| 5002 | **27JGSE090** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.98** T | Típico |
| 5003 | **30JG120** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.76** T | Típico |
| 5004 | **30JG120** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5005 | **30JG120** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Típico |
| 5006 | **30JG120** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5007 | **30JG130** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.74** T | Típico |
| 5008 | **30JG130** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5009 | **30JG130** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.84** T | Típico |
| 5010 | **30JG130** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5011 | **30JG140** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.73** T | Típico |
| 5012 | **30JG140** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5013 | **30JG140** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.83** T | Típico |
| 5014 | **30JG140** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5015 | **30JGH105** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.82** T | Típico |
| 5016 | **30JGH105** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5017 | **30JGH105** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5018 | **30JGH105** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5019 | **30JGH110** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.82** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020 | **30JGH110** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5021 | **30JGH110** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5022 | **30JGH110** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5023 | **30JGH120** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.82** T | Típico |
| 5024 | **30JGH120** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5025 | **30JGH120** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5026 | **30JGH120** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5027 | **30JGS095** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5028 | **30JGS095** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 5029 | **30JGS095** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.95** T | Típico |
| 5030 | **30JGS095** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.98** T | Típico |
| 5031 | **30JGS100** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5032 | **30JGS100** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 5033 | **30JGS100** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5034 | **30JGS100** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.98** T | Típico |
| 5035 | **30JGS105** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5036 | **30JGS105** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 5037 | **30JGS105** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.93** T | Típico |
| 5038 | **30JGS105** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.98** T | Típico |
| 5039 | **35JG135** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.77** T | Típico |
| 5040 | **35JG135** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5041 | **35JG135** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Típico |
| 5042 | **35JG135** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5043 | **35JG145** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.76** T | Típico |
| 5044 | **35JG145** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5045 | **35JG145** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.84** T | Típico |
| 5046 | **35JG145** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5047 | **35JG155** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.74** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048 | **35JG155** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5049 | **35JG155** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.83** T | Típico |
| 5050 | **35JG155** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5051 | **35JGH115** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.83** T | Típico |
| 5052 | **35JGH115** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5053 | **35JGH115** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5054 | **35JGH115** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5055 | **35JGH125** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.83** T | Típico |
| 5056 | **35JGH125** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5057 | **35JGH125** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5058 | **35JGH125** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5059 | **35JGH135** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.83** T | Típico |
| 5060 | **35JGH135** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5061 | **35JGH135** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5062 | **35JGH135** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5063 | **35JGS115** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5064 | **35JGS115** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 5065 | **35JGS115** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.93** T | Típico |
| 5066 | **35JGS115** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.98** T | Típico |
| 5067 | **35JGS125** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 300 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5068 | **35JGS125** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Mínimo garantizado |
| 5069 | **35JGS125** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5070 | **35JGS125** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 2500 A/m | **1.97** T | Típico |
| 5071 | **M-0H** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5072 | **M-0H** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5073 | **M-0H** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5074 | **M-0H** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5075 | **M-0H** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5076 | **M-0H** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5077 | **M-1H** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5078 | **M-1H** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5079 | **M-1H** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5080 | **M-1H** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5081 | **M-1H** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5082 | **M-1H** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5083 | **M-2H** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5084 | **M-2H** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5085 | **M-2H** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5086 | **M-2H** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5087 | **M-3** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5088 | **M-3** JFE Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Típico |
| 5089 | **M-3** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5090 | **M-3** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Típico |
| 5091 | **M-3H** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5092 | **M-3H** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5093 | **M-4** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5094 | **M-4** JFE Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.84** T | Típico |
| 5095 | **M-4** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5096 | **M-4** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Típico |
| 5097 | **M-5** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5098 | **M-5** JFE Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.84** T | Típico |
| 5099 | **M-5** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5100 | **M-5** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.84** T | Típico |
| 5101 | **M-6** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5102 | **M-6** JFE Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.83** T | Típico |
| 5103 | **20ZDKH65** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5104 | **20ZDKH65** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5105 | **20ZDKH65** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5106 | **20ZDKH70** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5107 | **20ZDKH70** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5108 | **20ZDKH70** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5109 | **20ZDKH75** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5110 | **20ZDKH75** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5111 | **20ZDKH75** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5112 | **20ZDMH70** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5113 | **20ZDMH70** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5114 | **20ZDMH70** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5115 | **20ZDMH75** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5116 | **20ZDMH75** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5117 | **20ZDMH75** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5118 | **20ZH80** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5119 | **20ZH80** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5120 | **20ZH80** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5121 | **20ZH85** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5122 | **20ZH85** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5123 | **20ZH85** Nippon Steel | 0.2 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5124 | **23Z110** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5125 | **23Z110** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5126 | **23Z110** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5127 | **23ZDKH70** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5128 | **23ZDKH70** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5129 | **23ZDKH70** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.95** T | Típico |
| 5130 | **23ZDKH75** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5131 | **23ZDKH75** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5132 | **23ZDKH75** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.95** T | Típico |
| 5133 | **23ZDKH80** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5134 | **23ZDKH80** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5135 | **23ZDKH80** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.95** T | Típico |
| 5136 | **23ZDKH85** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5137 | **23ZDKH85** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5138 | **23ZDKH85** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.95** T | Típico |
| 5139 | **23ZDKH90** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5140 | **23ZDKH90** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5141 | **23ZDKH90** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.95** T | Típico |
| 5142 | **23ZDMH75** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5143 | **23ZDMH75** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5144 | **23ZDMH75** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5145 | **23ZDMH80** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5146 | **23ZDMH80** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5147 | **23ZDMH80** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5148 | **23ZDMH85** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5149 | **23ZDMH85** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5150 | **23ZDMH85** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5151 | **23ZDMH90** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5152 | **23ZDMH90** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5153 | **23ZDMH90** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5154 | **23ZH100** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5155 | **23ZH100** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5156 | **23ZH100** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5157 | **23ZH85** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5158 | **23ZH85** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5159 | **23ZH85** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.95** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5160 | **23ZH90** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5161 | **23ZH90** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5162 | **23ZH90** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5163 | **23ZH95** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5164 | **23ZH95** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5165 | **23ZH95** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.95** T | Típico |
| 5166 | **27Z120** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5167 | **27Z120** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5168 | **27Z120** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5169 | **27Z130** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5170 | **27Z130** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5171 | **27Z130** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5172 | **27ZDKH85** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5173 | **27ZDKH85** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5174 | **27ZDKH85** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.95** T | Típico |
| 5175 | **27ZDKH90** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5176 | **27ZDKH90** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5177 | **27ZDKH90** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.95** T | Típico |
| 5178 | **27ZDKH95** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5179 | **27ZDKH95** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5180 | **27ZDKH95** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.95** T | Típico |
| 5181 | **27ZH100** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5182 | **27ZH100** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5183 | **27ZH100** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5184 | **27ZH110** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5185 | **27ZH110** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5186 | **27ZH110** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.95** T | Típico |
| 5187 | **27ZH90** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5188 | **27ZH90** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5189 | **27ZH90** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5190 | **27ZH95** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5191 | **27ZH95** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5192 | **27ZH95** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5193 | **30Z120** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5194 | **30Z120** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5195 | **30Z120** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5196 | **30Z130** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5197 | **30Z130** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5198 | **30Z130** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5199 | **30Z140** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5200 | **30Z140** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5201 | **30Z140** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5202 | **30ZH100** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5203 | **30ZH100** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5204 | **30ZH100** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5205 | **30ZH105** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5206 | **30ZH105** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5207 | **30ZH105** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5208 | **30ZH110** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5209 | **30ZH110** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5210 | **30ZH110** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.95** T | Típico |
| 5211 | **30ZH120** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5212 | **30ZH120** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5213 | **30ZH120** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.95** T | Típico |
| 5214 | **30ZH95** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5215 | **30ZH95** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5216 | **30ZH95** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5217 | **35Z135** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5218 | **35Z135** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5219 | **35Z135** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5220 | **35Z145** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5221 | **35Z145** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5222 | **35Z145** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5223 | **35Z155** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5224 | **35Z155** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5225 | **35Z155** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5226 | **35ZH110** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5227 | **35ZH110** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5228 | **35ZH110** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5229 | **35ZH115** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5230 | **35ZH115** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5231 | **35ZH115** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5232 | **35ZH125** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5233 | **35ZH125** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5234 | **35ZH125** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5235 | **35ZH135** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5236 | **35ZH135** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5237 | **35ZH135** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5238 | **M-0H** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5239 | **M-0H** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5240 | **M-0H** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5241 | **M-0H** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5242 | **M-0H** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5243 | **M-0H** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5244 | **M-0H** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5245 | **M-0H** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5246 | **M-0H** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5247 | **M-1** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5248 | **M-1** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5249 | **M-1** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5250 | **M-1H** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5251 | **M-1H** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5252 | **M-1H** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.95** T | Típico |
| 5253 | **M-1H** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5254 | **M-1H** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5255 | **M-1H** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.95** T | Típico |
| 5256 | **M-1H** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5257 | **M-1H** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5258 | **M-1H** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.96** T | Típico |
| 5259 | **M-2** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5260 | **M-2** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5261 | **M-2** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5262 | **M-3** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5263 | **M-3** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5264 | **M-3** Nippon Steel | 0.23 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5265 | **M-3** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5266 | **M-3** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5267 | **M-3** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5268 | **M-3** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5269 | **M-3** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5270 | **M-3** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5271 | **M-4** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5272 | **M-4** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5273 | **M-4** Nippon Steel | 0.27 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5274 | **M-4** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5275 | **M-4** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5276 | **M-4** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5277 | **M-5** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5278 | **M-5** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5279 | **M-5** Nippon Steel | 0.3 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5280 | **M-5** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5281 | **M-5** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5282 | **M-5** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5283 | **M-6** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5284 | **M-6** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5285 | **M-6** Nippon Steel | 0.35 | Inducción magnética | H = 2500 A/m | **1.94** T | Típico |
| 5286 | **M100-23P** NLMK | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5287 | **M100-23P** NLMK | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5288 | **M100-27P** NLMK | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5289 | **M100-27P** NLMK | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5290 | **M105-30P** NLMK | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5291 | **M105-30P** NLMK | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Típico |
| 5292 | **M110-23S** NLMK | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.78** T | Mínimo garantizado |
| 5293 | **M110-23S** NLMK | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5294 | **M110-27P** NLMK | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5295 | **M110-27P** NLMK | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Típico |
| 5296 | **M110-30P** NLMK | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5297 | **M110-30P** NLMK | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Típico |
| 5298 | **M120-27S** NLMK | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.78** T | Mínimo garantizado |
| 5299 | **M120-27S** NLMK | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.86** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300 | **M120-30S** NLMK | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.78** T | Mínimo garantizado |
| 5301 | **M120-30S** NLMK | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Típico |
| 5302 | **M130-30S** NLMK | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.78** T | Mínimo garantizado |
| 5303 | **M130-30S** NLMK | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Típico |
| 5304 | **M90-23Pb** NLMK | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5305 | **M90-23Pb** NLMK | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5306 | **M95-23P** NLMK | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5307 | **M95-23P** NLMK | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5308 | **M95-27Pb** NLMK | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5309 | **M95-27Pb** NLMK | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5310 | **NV23S-90L** NLMK | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5311 | **T100-23D** NLMK | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.86** T | Mínimo garantizado |
| 5312 | **T100-27D** NLMK | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.86** T | Mínimo garantizado |
| 5313 | **T105-27S** NLMK | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5314 | **T105-27S** NLMK | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5315 | **T105-30D** NLMK | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5316 | **T110-23S** NLMK | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 5317 | **T110-27S** NLMK | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.86** T | Mínimo garantizado |
| 5318 | **T111-30S** NLMK | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5319 | **T120-27S** NLMK | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.84** T | Mínimo garantizado |
| 5320 | **T120-30S** NLMK | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.86** T | Mínimo garantizado |
| 5321 | **T130-30S** NLMK | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.84** T | Mínimo garantizado |
| 5322 | **T95-23D** NLMK | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5323 | **T95-27D** NLMK | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5324 | **23PH085** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5325 | **23PH085** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5326 | **23PH090** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5327 | **23PH090** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5328 | **23PH095** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5329 | **23PH095** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5330 | **23PHD080** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5331 | **23PHD080** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5332 | **23PHD085** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5333 | **23PHD085** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5334 | **23PHD090** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5335 | **23PHD090** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5336 | **23PHE080** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5337 | **23PHE080** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5338 | **23PHE085** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5339 | **23PHE085** POSCO | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5340 | **27PG130** POSCO | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5341 | **27PG130** POSCO | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.84** T | Típico |
| 5342 | **27PH095** POSCO | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5343 | **27PH095** POSCO | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5344 | **27PH100** POSCO | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5345 | **27PH100** POSCO | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5346 | **27PHD085** POSCO | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5347 | **27PHD085** POSCO | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5348 | **27PHD090** POSCO | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5349 | **27PHD090** POSCO | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5350 | **27PHD095** POSCO | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5351 | **27PHD095** POSCO | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5352 | **30PG120** POSCO | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5353 | **30PG120** POSCO | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Típico |
| 5354 | **30PG130** POSCO | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5355 | **30PG130** POSCO | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.84** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5356 | **30PH100** POSCO | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5357 | **30PH100** POSCO | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5358 | **30PH105** POSCO | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5359 | **30PH105** POSCO | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5360 | **30PHD095** POSCO | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5361 | **30PHD095** POSCO | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5362 | **30PHD100** POSCO | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5363 | **30PHD100** POSCO | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5364 | **35PG145** POSCO | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5365 | **35PG145** POSCO | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.84** T | Típico |
| 5366 | **35PG155** POSCO | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5367 | **35PG155** POSCO | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.83** T | Típico |
| 5368 | **15SQH085** Shougang | 0.15 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5369 | **15SQH085** Shougang | 0.15 | Factor de apilamiento | - | **0.940** adimensional | Típico |
| 5370 | **18SQG075** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 5371 | **18SQG075** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5372 | **18SQG075** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5373 | **18SQG075** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5374 | **18SQG080** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5375 | **18SQG080** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5376 | **18SQG080** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5377 | **18SQG080** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5378 | **18SQG085** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5379 | **18SQG085** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5380 | **18SQG085** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5381 | **18SQG085** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5382 | **18SQG090** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5383 | **18SQG090** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5384 | **18SQG090** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5385 | **18SQG090** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5386 | **18SQGD060** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5387 | **18SQGD060** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5388 | **18SQGD060** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5389 | **18SQGD060** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5390 | **18SQGD060LN** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5391 | **18SQGD060LN** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5392 | **18SQGD065** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5393 | **18SQGD065** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5394 | **18SQGD065** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5395 | **18SQGD065** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5396 | **18SQGD065LN** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5397 | **18SQGD065LN** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5398 | **18SQGD070** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5399 | **18SQGD070** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5400 | **18SQGD070** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5401 | **18SQGD070** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5402 | **18SQGD075** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5403 | **18SQGD075** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5404 | **18SQGD075** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5405 | **18SQGD075** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5406 | **18SQH085** Shougang | 0.18 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5407 | **18SQH085** Shougang | 0.18 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5408 | **20SQG075** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 5409 | **20SQG075** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5410 | **20SQG075** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5411 | **20SQG075** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5412 | **20SQG080** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 5413 | **20SQG080** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5414 | **20SQG080** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5415 | **20SQG080** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5416 | **20SQG085** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5417 | **20SQG085** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5418 | **20SQG085** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5419 | **20SQG085** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5420 | **20SQG090** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5421 | **20SQG090** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5422 | **20SQG090** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5423 | **20SQG090** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5424 | **20SQG095** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5425 | **20SQG095** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5426 | **20SQG095** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5427 | **20SQG095** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5428 | **20SQGD060** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 5429 | **20SQGD060** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5430 | **20SQGD060** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5431 | **20SQGD060** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5432 | **20SQGD065** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 5433 | **20SQGD065** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5434 | **20SQGD065** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5435 | **20SQGD065** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5436 | **20SQGD065LN** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5437 | **20SQGD065LN** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5438 | **20SQGD070** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 5439 | **20SQGD070** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5440 | **20SQGD070** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5441 | **20SQGD070** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5442 | **20SQGD070DCR** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5443 | **20SQGD070DCR** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5444 | **20SQGD070LN** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5445 | **20SQGD070LN** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5446 | **20SQGD070LS** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5447 | **20SQGD070LS** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5448 | **20SQGD075** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5449 | **20SQGD075** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5450 | **20SQGD075** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5451 | **20SQGD075** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5452 | **20SQGD075LN** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5453 | **20SQGD075LN** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5454 | **20SQGD075LS** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5455 | **20SQGD075LS** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5456 | **20SQGD080** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5457 | **20SQGD080** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5458 | **20SQGD080** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5459 | **20SQGD080** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5460 | **20SQH085** Shougang | 0.20 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5461 | **20SQH085** Shougang | 0.20 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5462 | **23SQG080** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 5463 | **23SQG080** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5464 | **23SQG080** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5465 | **23SQG080** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5466 | **23SQG085** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 5467 | **23SQG085** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5468 | **23SQG085** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5469 | **23SQG085** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5470 | **23SQG090** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 5471 | **23SQG090** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5472 | **23SQG090** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5473 | **23SQG090** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5474 | **23SQG095** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5475 | **23SQG095** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5476 | **23SQG095** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5477 | **23SQG095** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5478 | **23SQG100** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5479 | **23SQG100** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5480 | **23SQG100** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5481 | **23SQG100** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5482 | **23SQGD070** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 5483 | **23SQGD070** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5484 | **23SQGD070** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5485 | **23SQGD070** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5486 | **23SQGD075** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 5487 | **23SQGD075** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5488 | **23SQGD075** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5489 | **23SQGD075** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5490 | **23SQGD080** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 5491 | **23SQGD080** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5492 | **23SQGD080** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5493 | **23SQGD080** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5494 | **23SQGD080DCR** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5495 | **23SQGD080DCR** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5496 | **23SQGD080LN** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.93** T | Típico |
| 5497 | **23SQGD080LN** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5498 | **23SQGD080LS** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5499 | **23SQGD080LS** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5500 | **23SQGD085** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Mínimo garantizado |
| 5501 | **23SQGD085** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5502 | **23SQGD085** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5503 | **23SQGD085** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5504 | **23SQGD085LN** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5505 | **23SQGD085LN** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5506 | **23SQGD085LS** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5507 | **23SQGD085LS** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5508 | **23SQGD090** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5509 | **23SQGD090** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5510 | **23SQGD090** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5511 | **23SQGD090** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5512 | **23SQH090** Shougang | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5513 | **23SQH090** Shougang | 0.23 | Factor de apilamiento | - | **0.955** adimensional | Típico |
| 5514 | **27SQG090** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5515 | **27SQG090** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5516 | **27SQG090** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5517 | **27SQG090** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Típico |
| 5518 | **27SQG095** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5519 | **27SQG095** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5520 | **27SQG095** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5521 | **27SQG095** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Típico |
| 5522 | **27SQG100** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5523 | **27SQG100** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5524 | **27SQG100** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5525 | **27SQG100** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Típico |
| 5526 | **27SQG110** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5527 | **27SQG110** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5528 | **27SQG110** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5529 | **27SQG110** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Típico |
| 5530 | **27SQGD080** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5531 | **27SQGD080** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5532 | **27SQGD080** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5533 | **27SQGD080** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Típico |
| 5534 | **27SQGD085** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5535 | **27SQGD085** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5536 | **27SQGD085** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5537 | **27SQGD085** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Típico |
| 5538 | **27SQGD085DCR** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5539 | **27SQGD085DCR** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Típico |
| 5540 | **27SQGD085LN** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5541 | **27SQGD085LN** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Típico |
| 5542 | **27SQGD090** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5543 | **27SQGD090** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5544 | **27SQGD090** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5545 | **27SQGD090** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Típico |
| 5546 | **27SQGD090LN** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5547 | **27SQGD090LN** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Típico |
| 5548 | **27SQGD095** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5549 | **27SQGD095** Shougang | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5550 | **27SQGD095** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5551 | **27SQGD095** Shougang | 0.27 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5552 | **30SQG095** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5553 | **30SQG095** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5554 | **30SQG095** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5555 | **30SQG095** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Típico |
| 5556 | **30SQG100** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5557 | **30SQG100** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.92** T | Típico |
| 5558 | **30SQG100** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5559 | **30SQG100** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Típico |
| 5560 | **30SQG105** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5561 | **30SQG105** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5562 | **30SQG105** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5563 | **30SQG105** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Típico |
| 5564 | **30SQG120** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5565 | **30SQG120** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5566 | **30SQG120** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5567 | **30SQG120** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Típico |
| 5568 | **30SQGD090** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5569 | **30SQGD090** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5570 | **30SQGD090** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5571 | **30SQGD090** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Típico |
| 5572 | **30SQGD095** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5573 | **30SQGD095** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5574 | **30SQGD095** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5575 | **30SQGD095** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Típico |
| 5576 | **30SQGD100** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5577 | **30SQGD100** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5578 | **30SQGD100** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5579 | **30SQGD100** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5580 | **30SQGD100LN** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5581 | **30SQGD100LN** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Típico |
| 5582 | **30SQGD105** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5583 | **30SQGD105** Shougang | 0.30 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5584 | **30SQGD105** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.960** adimensional | Mínimo garantizado |
| 5585 | **30SQGD105** Shougang | 0.30 | Factor de apilamiento | - | **0.965** adimensional | Típico |
| 5586 | **ET 090-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5587 | **ET 090-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5588 | **ET 095-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5589 | **ET 095-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Típico |
| 5590 | **ET 100-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5591 | **ET 100-23 LS** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.86** T | Típico |
| 5592 | **ET 105-27 LS** Stalprodukt | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5593 | **ET 105-27 LS** Stalprodukt | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Típico |
| 5594 | **ET 107-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5595 | **ET 107-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Típico |
| 5596 | **ET 110-23** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5597 | **ET 110-23** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5598 | **ET 110-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5599 | **ET 110-30 LS** Stalprodukt | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Típico |
| 5600 | **ET 114-27** Stalprodukt | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5601 | **ET 114-27** Stalprodukt | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5602 | **ET 117-30** Stalprodukt | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5603 | **ET 117-30** Stalprodukt | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5604 | **ET 120-23** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5605 | **ET 120-23** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Típico |
| 5606 | **ET 120-27** Stalprodukt | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5607 | **ET 120-27** Stalprodukt | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5608 | **ET 122-30** Stalprodukt | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5609 | **ET 122-30** Stalprodukt | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5610 | **ET 130-27** Stalprodukt | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5611 | **ET 130-27** Stalprodukt | 0.27 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5612 | **ET 130-30** Stalprodukt | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5613 | **ET 130-30** Stalprodukt | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5614 | **ET 130-35** Stalprodukt | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5615 | **ET 130-35** Stalprodukt | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.89** T | Típico |
| 5616 | **ET 140-35** Stalprodukt | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.80** T | Mínimo garantizado |
| 5617 | **ET 140-35** Stalprodukt | 0.35 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Típico |
| 5618 | **ETH 080-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5619 | **ETH 080-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5620 | **ETH 085-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5621 | **ETH 085-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5622 | **ETH 090-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.87** T | Mínimo garantizado |
| 5623 | **ETH 090-23 DR** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5624 | **ETH 095-23** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5625 | **ETH 095-23** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5626 | **ETH 100-23** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5627 | **ETH 100-23** Stalprodukt | 0.23 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.90** T | Típico |
| 5628 | **ETH 105-30** Stalprodukt | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5629 | **ETH 105-30** Stalprodukt | 0.3 | Inducción magnética | H = 800 A/m | **1.91** T | Típico |
| 5630 | **23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 5631 | **23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 5632 | **23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 5633 | **23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5634 | **23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 5635 | **27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5636 | **27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5637 | **27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 5638 | **27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 5639 | **30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5640 | **30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5641 | **30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5642 | **35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5643 | **35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5644 | **35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5645 | **H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.2 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5646 | **H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5647 | **H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.2 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5648 | **H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5649 | **H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5650 | **H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5651 | **H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5652 | **H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |

| Número | Fabricante / grado | Espesor mm | Propiedad | Punto de ensayo | Valor | Tipo de valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5653 | **H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5654 | **H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5655 | **H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5656 | **H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.23 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.85** T | Mínimo garantizado |
| 5657 | **H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5658 | **H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5659 | **H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5660 | **H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.27 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5661 | **H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.3 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |
| 5662 | **H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel | 0.35 | Polarización magnética | H = 800 A/m | **1.88** T | Mínimo garantizado |

# Fuentes de los fabricantes y condiciones de ensayo

Consulte las referencias de tablas y filas para identificar las condiciones de ensayo originales.

## Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

Revisión Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) Documento oficial

**PDF, página 28 · Filas de datos 18-23, 32-37, 44-53, 64-73, 82-91, 98-103, 2374-2379, 2388-2393, 2400-2409, 2420-2429, 2438-2447, 2454-2459**

Páginas y métodos de ensayo Table D.5 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Grado histórico. Confirme la disponibilidad antes de realizar el pedido.

**PDF, página 29 · Filas de datos 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 2380, 2382, 2384, 2386, 2394, 2396, 2398**

Páginas y métodos de ensayo Table D.5 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

Grado histórico. Confirme la disponibilidad antes de realizar el pedido.

**PDF, página 29 · Filas de datos 25, 27, 29, 31, 39, 41, 43, 2381, 2383, 2385, 2387, 2395, 2397, 2399**

Páginas y métodos de ensayo Table D.5 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Grado histórico. Confirme la disponibilidad antes de realizar el pedido.

**PDF, página 29 · Filas de datos 54-63, 74-81, 92-97, 2410-2419, 2430-2437, 2448-2453**

Páginas y métodos de ensayo Table D.5 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Grado histórico. Confirme la disponibilidad antes de realizar el pedido.

**PDF, página 12 · Filas de datos 104, 106, 108**

Páginas y métodos de ensayo Table 6 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, página 27 · Filas de datos 105, 107, 109, 145, 147, 150, 153, 156, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559**

Páginas y métodos de ensayo Table D.1 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, página 10 · Filas de datos 110, 114, 118, 122, 157, 161, 165, 2460, 2464, 2468, 2472, 2500, 2504, 2508**

Páginas y métodos de ensayo Table 4 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, página 26 · Filas de datos 111, 113, 115, 117, 119, 121, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 198, 200, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 306, 308, 312, 314, 319, 321, 326, 328, 333, 335, 343, 345, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 404, 406, 411, 413, 421, 423, 431, 433, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2541, 2543, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2639, 2641, 2645, 2647, 2651, 2653, 2657, 2659, 2663, 2665, 2671, 2673, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2723, 2725, 2729, 2731, 2737, 2739, 2745, 2747,**

**2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799, 2801**

Páginas y métodos de ensayo Table D.1 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, página 10 · Filas de datos 112, 116, 120, 123, 159, 163, 167, 2462, 2466, 2470, 2473, 2502, 2506, 2510**

Páginas y métodos de ensayo Table 4 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, página 11 · Filas de datos 124, 128, 132, 136, 140, 2474, 2478, 2482, 2486, 2490**

Páginas y métodos de ensayo Table 5 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, página 26 · Filas de datos 125, 129, 133, 137, 141, 172, 176, 180, 184, 188, 2475, 2479, 2483, 2487, 2491, 2515, 2519, 2523, 2527, 2531**

Páginas y métodos de ensayo Table D.1 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

**PDF, página 11 · Filas de datos 126, 130, 134, 138, 142, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492**

Páginas y métodos de ensayo Table 5 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

**PDF, página 26 · Filas de datos 127, 131, 135, 139, 143, 174, 178, 182, 186, 190, 2477, 2481, 2485, 2489, 2493, 2517, 2521, 2525, 2529, 2533**

Páginas y métodos de ensayo Table D.1 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

**PDF, página 13 · Filas de datos 144, 146, 149, 152, 155, 201, 205, 209, 213, 217, 2495, 2497, 2499, 2546, 2550, 2554, 2558**

Páginas y métodos de ensayo Table 6 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, página 13 · Filas de datos 148, 151, 154, 203, 207, 211, 215, 2494, 2496, 2498, 2544, 2548, 2552, 2556**

Páginas y métodos de ensayo Table 6 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, página 14 · Filas de datos 169, 239, 241, 2512, 2580, 2582**

Páginas y métodos de ensayo Table 9 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, página 14 · Filas de datos 170, 240, 242, 2513, 2581, 2583**

Páginas y métodos de ensayo Table 9 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, página 12 · Filas de datos 171, 175, 179, 183, 187, 191, 2514, 2518, 2522, 2526, 2530, 2534**

Páginas y métodos de ensayo Table 5 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-

refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, página 12 · Filas de datos 173, 177, 181, 185, 189, 192, 2516, 2520, 2524, 2528, 2532, 2535**

Páginas y métodos de ensayo Table 5 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

**PDF, página 14 · Filas de datos 193, 195, 2536, 2538**

Páginas y métodos de ensayo Table 9 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, página 14 · Filas de datos 194, 196, 2537, 2539**

Páginas y métodos de ensayo Table 9 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

**PDF, página 10 · Filas de datos 197, 305, 388, 392, 471, 475, 479, 2540, 2638, 2708, 2712, 2778, 2782, 2786**

Páginas y métodos de ensayo Table 3 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, página 10 · Filas de datos 199, 307, 390, 394, 473, 477, 481, 2542, 2640, 2710, 2714, 2780, 2784, 2788**

Páginas y métodos de ensayo Table 3 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, página 11 · Filas de datos 219, 223, 227, 231, 235, 311, 318, 325, 332, 342, 349, 396, 403, 410, 420, 430, 483, 487, 491, 2560, 2564, 2568, 2572, 2576, 2644, 2650, 2656, 2662, 2670, 2676, 2716, 2722, 2728, 2736, 2744, 2790, 2794, 2798**

Páginas y métodos de ensayo Table 4 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, página 11 · Filas de datos 221, 225, 229, 233, 237, 313, 320, 327, 334, 344, 350, 398, 405, 412, 422, 432, 485, 489, 493, 2562, 2566, 2570, 2574, 2578, 2646, 2652, 2658, 2664, 2672, 2677, 2718, 2724, 2730, 2738, 2746, 2792, 2796, 2800**

Páginas y métodos de ensayo Table 4 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, página 12 · Filas de datos 243, 250, 260, 270, 280, 354, 361, 368, 378, 440, 447, 454, 464, 2584, 2590, 2598, 2606, 2614, 2680, 2686, 2692, 2700, 2752, 2758, 2764, 2772**

Páginas y métodos de ensayo Table 5 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, página 27 · Filas de datos 244, 246, 251, 253, 261, 263, 271, 273, 281, 283, 355, 357, 362, 364, 369, 371, 379, 381, 441, 443, 448, 450, 455, 457, 465, 467, 2585, 2587, 2591, 2593, 2599, 2601, 2607, 2609, 2615, 2617, 2681, 2683, 2687, 2689, 2693, 2695, 2701, 2703, 2753, 2755, 2759, 2761, 2765, 2767, 2773, 2775**

Páginas y métodos de ensayo Table D.1 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

**PDF, página 12 · Filas de datos 245, 252, 262, 272, 282, 356, 363, 370, 380, 442, 449, 456, 466, 2586, 2592, 2600, 2608, 2616, 2682, 2688, 2694, 2702, 2754, 2760, 2766, 2774**

Páginas y métodos de ensayo Table 5 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

**PDF, página 13 · Filas de datos 247, 254, 264, 274, 284, 2588, 2594, 2602, 2610, 2618**

Páginas y métodos de ensayo Table 7 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, página 13 · Filas de datos 248, 256, 266, 276, 285, 2589, 2596, 2604, 2612, 2619**

Páginas y métodos de ensayo Table 7 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

**PDF, página 13 · Filas de datos 249, 258, 268, 278, 286, 317, 324, 331, 340, 348, 353, 402, 409, 418, 428, 438**

Páginas y métodos de ensayo Table 7 · IEC/TR 62581-2010

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

**PDF, página 27 · Filas de datos 255, 257, 265, 267, 275, 277, 373, 375, 383, 385, 459, 461, 2595, 2597, 2603, 2605, 2611, 2613, 2697, 2699, 2705, 2707, 2769, 2771**

Páginas y métodos de ensayo Table D.2 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

**PDF, página 27 · Filas de datos 259, 269, 279, 341, 377, 387, 419, 429, 439, 463**

Páginas y métodos de ensayo Table D.2 · IEC/TR 62581-2010

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

**PDF, página 14 · Filas de datos 287, 289, 293, 297, 301, 2620, 2622, 2626, 2630, 2634**

Páginas y métodos de ensayo Table 9 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, página 14 · Filas de datos 288, 291, 295, 299, 303, 2621, 2624, 2628, 2632, 2636**

Páginas y métodos de ensayo Table 9 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

**PDF, página 28 · Filas de datos 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637**

Páginas y métodos de ensayo Table D.3 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

**PDF, página 14 · Filas de datos 309, 2642**

Páginas y métodos de ensayo Table 8 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, página 14 · Filas de datos 310, 2643**

Páginas y métodos de ensayo Table 8 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, página 13 · Filas de datos 315, 322, 329, 336, 346, 351, 400, 407, 414, 424, 434, 2648, 2654, 2660, 2666, 2674, 2678, 2720, 2726, 2732, 2740, 2748**

Páginas y métodos de ensayo Table 7 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, página 13 · Filas de datos 316, 323, 330, 338, 347, 352, 401, 408, 416, 426, 436, 2649, 2655, 2661, 2668, 2675, 2679, 2721, 2727, 2734, 2742, 2750**

Páginas y métodos de ensayo Table 7 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, página 27 · Filas de datos 337, 339, 415, 417, 425, 427, 435, 437, 2667, 2669, 2733, 2735, 2741, 2743, 2749, 2751**

Páginas y métodos de ensayo Table D.2 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, página 14 · Filas de datos 358, 365, 372, 382, 444, 451, 458, 468, 2684, 2690, 2696, 2704, 2756, 2762, 2768, 2776**

Páginas y métodos de ensayo Table 7 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, página 14 · Filas de datos 359, 366, 374, 384, 445, 452, 460, 469, 2685, 2691, 2698, 2706, 2757, 2763, 2770, 2777**

Páginas y métodos de ensayo Table 7 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

**PDF, página 14 · Filas de datos 360, 367, 376, 386, 446, 453, 462, 470**

Páginas y métodos de ensayo Table 7 · IEC/TR 62581-2010

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

**PDF, página 28 · Filas de datos 4527-4529, 4534-4536, 4540-4544, 4550-4554, 4559-4563, 4567-4569**

Páginas y métodos de ensayo Table D.5 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Grado histórico. Confirme la disponibilidad antes de realizar el pedido.

**PDF, página 29 · Filas de datos 4530-4533, 4537-4539, 4545-4549, 4555-4558, 4564-4566**

Páginas y métodos de ensayo Table D.5 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Grado histórico. Confirme la disponibilidad antes de realizar el pedido.

**PDF, página 12 · Filas de datos 4570, 4573, 4576**

Páginas y métodos de ensayo Table 6 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 27 · Filas de datos 4571, 4574, 4577, 4606, 4609, 4612, 4615, 4618, 4656, 4659, 4662, 4665, 4668**

Páginas y métodos de ensayo Table D.1 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause

7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 12 · Filas de datos 4572, 4575, 4578**
Páginas y métodos de ensayo Table 6 · GB/T 19289
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, página 10 · Filas de datos 4579, 4582, 4585, 4588, 4620, 4623, 4626**
Páginas y métodos de ensayo Table 4 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 26 · Filas de datos 4580, 4583, 4586, 4621, 4624, 4627, 4653, 4671, 4674, 4677, 4680, 4683, 4736, 4741, 4746, 4751, 4756, 4762, 4793, 4796, 4799, 4804, 4809, 4815, 4821, 4848, 4851, 4854, 4857, 4860, 4863**
Páginas y métodos de ensayo Table D.1 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 10 · Filas de datos 4581, 4584, 4587, 4589, 4622, 4625, 4628**
Páginas y métodos de ensayo Table 4 · GB/T 19289
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, página 11 · Filas de datos 4590, 4593, 4596, 4599, 4602**
Páginas y métodos de ensayo Table 5 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 26 · Filas de datos 4591, 4594, 4597, 4600, 4603, 4632, 4635, 4638, 4641, 4644**
Páginas y métodos de ensayo Table D.1 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 11 · Filas de datos 4592, 4595, 4598, 4601, 4604**
Páginas y métodos de ensayo Table 5 · GB/T 19289
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, página 13 · Filas de datos 4605, 4608, 4611, 4614, 4617, 4655, 4658, 4661, 4664, 4667**
Páginas y métodos de ensayo Table 6 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 13 · Filas de datos 4607, 4610, 4613, 4616, 4619, 4657, 4660, 4663, 4666, 4669**
Páginas y métodos de ensayo Table 6 · GB/T 19289
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, página 14 · Filas de datos 4629, 4685, 4687**
Páginas y métodos de ensayo Table 9 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 14 · Filas de datos 4630, 4649, 4651, 4686, 4688, 4718, 4721, 4725, 4729, 4733**
Páginas y métodos de ensayo Table 9 · GB/T 19289
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, página 12 · Filas de datos 4631, 4634, 4637, 4640, 4643, 4646, 4689, 4694, 4700, 4706, 4712, 4770, 4775, 4780, 4786, 4826, 4831, 4836, 4842**
Páginas y métodos de ensayo Table 5 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 12 · Filas de datos 4633, 4636, 4639, 4642, 4645, 4647, 4691, 4696, 4702, 4708, 4714, 4772, 4777, 4782, 4788, 4828, 4833, 4838, 4844**

Páginas y métodos de ensayo Table 5 · GB/T 19289

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, página 14 · Filas de datos 4648, 4650, 4717, 4719, 4723, 4727, 4731**

Páginas y métodos de ensayo Table 9 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 10 · Filas de datos 4652, 4735, 4792, 4795, 4847, 4850, 4853**

Páginas y métodos de ensayo Table 3 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 10 · Filas de datos 4654, 4737, 4794, 4797, 4849, 4852, 4855**

Páginas y métodos de ensayo Table 3 · GB/T 19289

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, página 11 · Filas de datos 4670, 4673, 4676, 4679, 4682, 4740, 4745, 4750, 4755, 4761, 4766, 4798, 4803, 4808, 4814, 4820, 4856, 4859, 4862**

Páginas y métodos de ensayo Table 4 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 11 · Filas de datos 4672, 4675, 4678, 4681, 4684, 4742, 4747, 4752, 4757, 4763, 4767, 4800, 4805, 4810, 4816, 4822, 4858, 4861, 4864**

Páginas y métodos de ensayo Table 4 · GB/T 19289

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, página 27 · Filas de datos 4690, 4695, 4701, 4707, 4713, 4771, 4776, 4781, 4787, 4827, 4832, 4837, 4843**

Páginas y métodos de ensayo Table D.1 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 13 · Filas de datos 4692, 4697, 4703, 4709, 4715**

Páginas y métodos de ensayo Table 7 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 13 · Filas de datos 4693, 4699, 4705, 4711, 4716, 4744, 4749, 4754, 4760, 4765, 4769, 4802, 4807, 4813, 4819, 4825**

Páginas y métodos de ensayo Table 7 · GB/T 19289

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, página 27 · Filas de datos 4698, 4704, 4710, 4784, 4790, 4840**

Páginas y métodos de ensayo Table D.2 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 28 · Filas de datos 4720, 4724, 4728, 4732**

Páginas y métodos de ensayo Table D.3 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 28 · Filas de datos 4722, 4726, 4730, 4734**
Páginas y métodos de ensayo Table D.3 · GB/T 19289
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, página 14 · Filas de datos 4738**
Páginas y métodos de ensayo Table 8 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 14 · Filas de datos 4739**
Páginas y métodos de ensayo Table 8 · GB/T 19289
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, página 13 · Filas de datos 4743, 4748, 4753, 4758, 4764, 4768, 4801, 4806, 4811, 4817, 4823**
Páginas y métodos de ensayo Table 7 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 27 · Filas de datos 4759, 4812, 4818, 4824**
Páginas y métodos de ensayo Table D.2 · GB/T 3655 (cuadro de Epstein)
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 14 · Filas de datos 4773, 4778, 4783, 4789, 4829, 4834, 4839, 4845**
Páginas y métodos de ensayo Table 7 · GB/T 13789 (ensayo de chapa única)
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, página 14 · Filas de datos 4774, 4779, 4785, 4791, 4830, 4835, 4841, 4846**
Páginas y métodos de ensayo Table 7 · GB/T 19289
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

## Shougang

Shougang Cold Rolled Grain-Oriented Electrical Steel Product Manual
Revisión 2025 catalogue (official catalogue label; PDF dated 2025-07-23) Documento oficial

**PDF, página 9 · Filas de datos 2062, 2092, 2136, 2178, 4271, 4293, 4327, 4359**
Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 8 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

**PDF, página 9 · Filas de datos 2063, 2093, 2137, 2179**
Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 8 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

**PDF, página 8 · Filas de datos 2064, 2067, 2070, 2073, 2094, 2097, 2100, 2103, 2106, 2138, 2141, 2144, 2147, 2150, 2180, 2183, 2186, 2189, 2210, 2213, 2216, 2219, 4273, 4275, 4277, 4279, 4295, 4297, 4299, 4301, 4303, 4329, 4331, 4333, 4335, 4337, 4361, 4363, 4365, 4367, 4383, 4385, 4387, 4389**
Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 1 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

**PDF, página 7 · Filas de datos 2065, 2068, 2071, 2074, 2095, 2098, 2101, 2104, 2107, 2139, 2142, 2145, 2148, 2151, 2181, 2184, 2187, 2190, 2211, 2214, 2217, 2220**
Páginas y métodos de ensayo §2.4 Table 1 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

**PDF, página 8 · Filas de datos 2066, 2069, 2072, 2075, 2096, 2099, 2102, 2105, 2108, 2140, 2143, 2146, 2149, 2152, 2182, 2185, 2188, 2191, 2212, 2215, 2218, 2221**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 1 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

**PDF, página 8 · Filas de datos 2076, 2081, 2086, 2089, 2109, 2112, 2117, 2126, 2133, 2153, 2156, 2159, 2168, 2175, 2192, 2195, 2202, 2207, 2222, 2225, 2228, 2233, 4281, 4285, 4289, 4291, 4305, 4307, 4311, 4319, 4325, 4339, 4341, 4343, 4351, 4357, 4369, 4371, 4377, 4381, 4391, 4393, 4395, 4399**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 2 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

**PDF, página 7 · Filas de datos 2077, 2082, 2087, 2090, 2110, 2113, 2118, 2127, 2134, 2154, 2157, 2160, 2169, 2176, 2193, 2196, 2203, 2208, 2223, 2226, 2229, 2234**

Páginas y métodos de ensayo §2.4 Table 2 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

**PDF, página 8 · Filas de datos 2078, 2083, 2088, 2091, 2111, 2114, 2119, 2128, 2135, 2155, 2158, 2161, 2170, 2177, 2194, 2197, 2204, 2209, 2224, 2227, 2230, 2235**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 2 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

**PDF, página 9 · Filas de datos 2079, 2084, 2115, 2122, 2129, 2164, 2171, 2200, 2205, 2231, 4283, 4287, 4309, 4315, 4321, 4347, 4353, 4375, 4379, 4397**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 3 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

**PDF, página 9 · Filas de datos 2080, 2085, 2116, 2123, 2130, 2165, 2172, 2201, 2206, 2232**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 3 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

**PDF, página 9 · Filas de datos 2120, 2162, 2198, 4313, 4345, 4373**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 7 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

**PDF, página 9 · Filas de datos 2121, 2163, 2199**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 7 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

**PDF, página 9 · Filas de datos 2124, 2131, 2166, 2173, 4317, 4323, 4349, 4355**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 4 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

**PDF, página 9 · Filas de datos 2125, 2132, 2167, 2174**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 4 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

**PDF, página 9 · Filas de datos 4272, 4294, 4328, 4360**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 8 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

**PDF, página 8 · Filas de datos 4274, 4276, 4278, 4280, 4296, 4298, 4300, 4302, 4304, 4330, 4332, 4334, 4336, 4338, 4362, 4364, 4366, 4368, 4384, 4386, 4388, 4390**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 1 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

**PDF, página 8 · Filas de datos 4282, 4286, 4290, 4292, 4306, 4308, 4312, 4320, 4326, 4340, 4342, 4344, 4352, 4358, 4370, 4372, 4378, 4382, 4392, 4394, 4396, 4400**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 2 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

**PDF, página 9 · Filas de datos 4284, 4288, 4310, 4316, 4322, 4348, 4354, 4376, 4380, 4398**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 3 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

**PDF, página 9 · Filas de datos 4314, 4346, 4374**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 7 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

**PDF, página 9 · Filas de datos 4318, 4324, 4350, 4356**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 4 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

**PDF, página 9 · Filas de datos 5368, 5406, 5460, 5512**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 8 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

**PDF, página 9 · Filas de datos 5369, 5407, 5461, 5513**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 8 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

**PDF, página 7 · Filas de datos 5370, 5374, 5378, 5382, 5408, 5412, 5416, 5420, 5424, 5462, 5466, 5470, 5474, 5478, 5514, 5518, 5522, 5526, 5552, 5556, 5560, 5564**

Páginas y métodos de ensayo §2.4 Table 1 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

**PDF, página 8 · Filas de datos 5371, 5375, 5379, 5383, 5409, 5413, 5417, 5421, 5425, 5463, 5467, 5471, 5475, 5479, 5515, 5519, 5523, 5527, 5553, 5557, 5561, 5565**

Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 1 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

**PDF, página 7 · Filas de datos 5372, 5376, 5380, 5384, 5410, 5414, 5418, 5422, 5426, 5464, 5468, 5472, 5476, 5480, 5516, 5520, 5524, 5528, 5554, 5558, 5562, 5566**
Páginas y métodos de ensayo §2.4 Table 1 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

**PDF, página 8 · Filas de datos 5373, 5377, 5381, 5385, 5411, 5415, 5419, 5423, 5427, 5465, 5469, 5473, 5477, 5481, 5517, 5521, 5525, 5529, 5555, 5559, 5563, 5567**
Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 1 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

**PDF, página 7 · Filas de datos 5386, 5392, 5398, 5402, 5428, 5432, 5438, 5448, 5456, 5482, 5486, 5490, 5500, 5508, 5530, 5534, 5542, 5548, 5568, 5572, 5576, 5582**
Páginas y métodos de ensayo §2.4 Table 2 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

**PDF, página 8 · Filas de datos 5387, 5393, 5399, 5403, 5429, 5433, 5439, 5449, 5457, 5483, 5487, 5491, 5501, 5509, 5531, 5535, 5543, 5549, 5569, 5573, 5577, 5583**
Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 2 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

**PDF, página 7 · Filas de datos 5388, 5394, 5400, 5404, 5430, 5434, 5440, 5450, 5458, 5484, 5488, 5492, 5502, 5510, 5532, 5536, 5544, 5550, 5570, 5574, 5578, 5584**
Páginas y métodos de ensayo §2.4 Table 2 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

**PDF, página 8 · Filas de datos 5389, 5395, 5401, 5405, 5431, 5435, 5441, 5451, 5459, 5485, 5489, 5493, 5503, 5511, 5533, 5537, 5545, 5551, 5571, 5575, 5579, 5585**
Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 2 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

**PDF, página 9 · Filas de datos 5390, 5396, 5436, 5444, 5452, 5496, 5504, 5540, 5546, 5580**
Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 3 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

**PDF, página 9 · Filas de datos 5391, 5397, 5437, 5445, 5453, 5497, 5505, 5541, 5547, 5581**
Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 3 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

**PDF, página 9 · Filas de datos 5442, 5494, 5538**
Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 7 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

**PDF, página 9 · Filas de datos 5443, 5495, 5539**
Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 7 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

**PDF, página 9 · Filas de datos 5446, 5454, 5498, 5506**
Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 4 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

**PDF, página 9 · Filas de datos 5447, 5455, 5499, 5507**
Páginas y métodos de ensayo §2.5 Table 4 · Sin indicar en las tablas citadas del fabricante
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

# Nippon Steel

Electrical Steel Sheets

Revisión D003jec_04_202407f Documento oficial

PDF, página 10 · **Filas de datos 1775, 1777-1778, 1780-1781, 1783, 1799, 1801-1802, 1804-1805, 1807-1808, 1810-1811, 1813, 1844, 1846-1847, 1849-1850, 1852, 4083-4088, 4099-4108, 4129-4134, 5104-5105, 5107-5108, 5110-5111, 5128-5129, 5131-5132, 5134-5135, 5137-5138, 5140-5141, 5173-5174, 5176-5177, 5179-5180**

Páginas y métodos de ensayo ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF, página 9 · **Filas de datos 1776, 1779, 1782, 1800, 1803, 1806, 1809, 1812, 1845, 1848, 1851, 5103, 5106, 5109, 5127, 5130, 5133, 5136, 5139, 5172, 5175, 5178**

Páginas y métodos de ensayo ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Grade and Specification · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF, página 10 · **Filas de datos 1784, 1786-1787, 1789, 1814, 1816-1817, 1819-1820, 1822-1823, 1825, 4089-4092, 4109-4116, 5113-5114, 5116-5117, 5143-5144, 5146-5147, 5149-5150, 5152-5153**

Páginas y métodos de ensayo ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, página 9 · **Filas de datos 1785, 1788, 1815, 1818, 1821, 1824, 5112, 5115, 5142, 5145, 5148, 5151**

Páginas y métodos de ensayo ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Grade and Specification · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, página 6 · **Filas de datos 1790, 1792-1793, 1795, 1826, 1828-1829, 1831-1832, 1834-1835, 1837, 1853, 1855-1856, 1858-1859, 1861-1862, 1864, 1874, 1876-1877, 1879-1880, 1882-1883, 1885-1886, 1888, 1898, 1900-1901, 1903-1904, 1906-1907, 1909, 4093-4096, 4117-4124, 4135-4142, 4149-4158, 4165-4172, 5119-5120, 5122-5123, 5155-5156, 5158-5159, 5161-5162, 5164-5165, 5182-5183, 5185-5186, 5188-5189, 5191-5192, 5203-5204, 5206-5207, 5209-5210, 5212-5213, 5215-5216, 5227-5228, 5230-5231, 5233-5234, 5236-5237**

Páginas y métodos de ensayo ORIENTCORE HI-B, Typical · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, página 5 · **Filas de datos 1791, 1794, 1827, 1830, 1833, 1836, 1854, 1857, 1860, 1863, 1875, 1878, 1881, 1884, 1887, 1899, 1902, 1905, 1908, 5118, 5121, 5154, 5157, 5160, 5163, 5181, 5184, 5187, 5190, 5202, 5205, 5208, 5211, 5214, 5226, 5229, 5232, 5235**

Páginas y métodos de ensayo ORIENTCORE HI-B, Grade and Specification · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, página 6 · **Filas de datos 1796, 1798, 1838, 1840-1841, 1843, 1865, 1867-1868, 1870-1871, 1873, 1889, 1891-1892, 1894-1895, 1897, 4097-4098, 4125-4128, 4143-4148, 4159-4164, 5125-5126, 5167-5168, 5170-5171, 5194-5195, 5197-5198, 5200-5201, 5218-5219, 5221-5222, 5224-5225**

Páginas y métodos de ensayo ORIENTCORE, Typical · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, página 5 · **Filas de datos 1797, 1839, 1842, 1866, 1869, 1872, 1890, 1893, 1896, 5124, 5166, 5169, 5193, 5196, 5199, 5217, 5220, 5223**

Páginas y métodos de ensayo ORIENTCORE, Grade and Specification · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, página 8 · **Filas de datos 1910, 1912-1913, 1915-1916, 1918, 1922, 1924-1925, 1927-1928, 1930, 4173-4178, 4181-4186, 5239-5240, 5242-5243, 5245-5246, 5251-5252, 5254-5255, 5257-5258**

Páginas y métodos de ensayo ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, página 7 · **Filas de datos 1911, 1914, 1917, 1923, 1926, 1929, 5238, 5241, 5244, 5250, 5253, 5256**
Páginas y métodos de ensayo ORIENTCORE HI-B AISI, Grade and Specification · Consultar las condiciones de la fuente
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, página 7 · **Filas de datos 1919, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 5247, 5259, 5262, 5265, 5268, 5271, 5274, 5277, 5280, 5283**
Páginas y métodos de ensayo ORIENTCORE AISI, Grade and Specification · Consultar las condiciones de la fuente
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, página 8 · **Filas de datos 1920-1921, 1932-1933, 1935-1936, 1938-1939, 1941-1942, 1944-1945, 1947-1948, 1950-1951, 1953-1954, 1956-1957, 4179-4180, 4187-4204, 5248-5249, 5260-5261, 5263-5264, 5266-5267, 5269-5270, 5272-5273, 5275-5276, 5278-5279, 5281-5282, 5284-5285**
Páginas y métodos de ensayo ORIENTCORE AISI, Typical · Consultar las condiciones de la fuente
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

## JFE Steel

Electrical Steel Sheets
Revisión Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR Documento oficial

PDF, página 8 · **Filas de datos 1582, 1584, 1627, 1629-1630, 1632, 1660, 1662-1663, 1665-1666, 1668, 1687, 1689-1690, 1692-1693, 1695, 3890, 3892, 3935, 3937-3938, 3940, 3968, 3970-3971, 3973-3974, 3976, 3995, 3997-3998, 4000-4001, 4003, 4899, 4901-4902, 4959, 4961-4963, 4965-4966, 5003, 5005-5007, 5009-5011, 5013-5014, 5039, 5041-5043, 5045-5047, 5049-5050**
Páginas y métodos de ensayo JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 6 · **Filas de datos 1583, 1628, 1631, 1661, 1664, 1667, 1688, 1691, 1694, 3891, 3936, 3939, 3969, 3972, 3975, 3996, 3999, 4002, 4900, 4960, 4964, 5004, 5008, 5012, 5040, 5044, 5048**
Páginas y métodos de ensayo JG CORE: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 8 · **Filas de datos 1585, 1587-1588, 1590-1591, 1593, 1633, 1635-1636, 1638, 1669, 1671-1672, 1674-1675, 1677, 1696, 1698-1699, 1701-1702, 1704, 3893, 3895-3896, 3898-3899, 3901, 3941, 3943-3944, 3946, 3977, 3979-3980, 3982-3983, 3985, 4004, 4007, 4009-4010, 4012, 4903, 4905-4907, 4909-4911, 4913-4914, 4967, 4969-4971, 4973-4974, 5015, 5017-5019, 5021-5023, 5025-5026, 5051, 5053-5055, 5057-5059, 5061-5062**
Páginas y métodos de ensayo JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 6 · **Filas de datos 1586, 1589, 1592, 1634, 1637, 1670, 1673, 1676, 1697, 1700, 1703, 3894, 3897, 3900, 3942, 3945, 3978, 3981, 3984, 4008, 4011, 4904, 4908, 4912, 4968, 4972, 5016, 5020, 5024, 5052, 5056, 5060**
Páginas y métodos de ensayo JGH CORE: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 8 · **Filas de datos 1594, 1596-1597, 1599, 3902, 3904-3905, 3907, 4915, 4917-4919, 4921-4922**
Páginas y métodos de ensayo JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, página 6 · **Filas de datos 1595, 1598, 3903, 3906, 4916, 4920**
Páginas y métodos de ensayo JGHE CORE: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, página 9 · **Filas de datos 1600, 1602-1603, 1605-1606, 1608, 1639, 1641-1642, 1644-1645, 1647, 1678, 1680-1681, 1683-1684, 1686, 1705, 1707-1708, 1710, 3908, 3910-3911, 3913-3914, 3916, 3947, 3949-3950, 3952-3953, 3955, 3986, 3988-3989, 3991-3992, 3994, 4013, 4015-4016, 4018, 4923, 4925-4927, 4929-4931, 4933-4934, 4975, 4977-4979, 4981-4983, 4985-4986, 5027, 5029-5031, 5033-5035, 5037-5038, 5063, 5065-5067, 5069-5070**

Páginas y métodos de ensayo JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 7 · **Filas de datos 1601, 1604, 1607, 1640, 1643, 1646, 1679, 1682, 1685, 1706, 1709, 3909, 3912, 3915, 3948, 3951, 3954, 3987, 3990, 3993, 4014, 4017, 4924, 4928, 4932, 4976, 4980, 4984, 5028, 5032, 5036, 5064, 5068**

Páginas y métodos de ensayo JGS CORE: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 9 · **Filas de datos 1609, 1611-1612, 1614-1615, 1617, 1648, 1650-1651, 1653, 3917, 3919-3920, 3922-3923, 3925, 3956, 3958-3959, 3961, 4935, 4937-4939, 4941-4943, 4945-4946, 4987, 4989-4991, 4993-4994**

Páginas y métodos de ensayo JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 7 · **Filas de datos 1610, 1613, 1616, 1649, 1652, 3918, 3921, 3924, 3957, 3960, 4936, 4940, 4944, 4988, 4992**

Páginas y métodos de ensayo JGSD CORE: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 9 · **Filas de datos 1618, 1620-1621, 1623-1624, 1626, 1654, 1656-1657, 1659, 3926, 3928-3929, 3931-3932, 3934, 3962, 3964-3965, 3967, 4947, 4949-4951, 4953-4955, 4957-4958, 4995, 4997-4999, 5001-5002**

Páginas y métodos de ensayo JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, página 7 · **Filas de datos 1619, 1622, 1625, 1655, 1658, 3927, 3930, 3933, 3963, 3966, 4948, 4952, 4956, 4996, 5000**

Páginas y métodos de ensayo JGSE CORE: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, página 10 · **Filas de datos 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 4019, 4021, 4023, 4025, 4027, 4029, 4031, 4033, 4035, 4037, 4039, 4043, 4045, 4047, 4049, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061, 4063, 4065, 4067, 4069, 4071, 4073, 4075, 4077, 4079, 4081, 5071, 5073, 5075, 5077, 5079, 5081, 5083, 5085, 5087, 5089, 5091, 5093, 5095, 5097, 5099, 5101**

Páginas y métodos de ensayo AISI: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF, página 11 · **Filas de datos 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 4020, 4022, 4024, 4026, 4028, 4030, 4032, 4034, 4036, 4038, 4040, 4044, 4046, 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060, 4062, 4064, 4066, 4068, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082, 5072, 5074, 5076, 5078, 5080, 5082, 5084, 5086, 5088, 5090, 5092, 5094, 5096, 5098, 5100, 5102**

Páginas y métodos de ensayo AISI: Typical Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF, página 6 · **Filas de datos 4005**

Páginas y métodos de ensayo JGH CORE: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to

rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

**PDF, página 8 · Filas de datos 4006**

Páginas y métodos de ensayo JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

**PDF, página 10 · Filas de datos 4041**

Páginas y métodos de ensayo AISI: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

**PDF, página 11 · Filas de datos 4042**

Páginas y métodos de ensayo AISI: Typical Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

# POSCO

Electrical Steel: Grain-Oriented (English GO Catalog)

Revisión 2022 catalog; no additional revision stated Documento oficial

**PDF, página 7 · Filas de datos 1996, 1998-1999, 2001-2002, 2004, 2023, 2025-2026, 2028, 2044, 2046-2047, 2049, 4205, 4207-4208, 4210-4211, 4213, 4232, 4234-4235, 4237, 4253, 4255-4256, 4258, 5325, 5327, 5329, 5343, 5345, 5357, 5359**

Páginas y métodos de ensayo PH-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

**PDF, página 7 · Filas de datos 1997, 2000, 2003, 2024, 2027, 2045, 2048, 4206, 4209, 4212, 4233, 4236, 4254, 4257, 5324, 5326, 5328, 5342, 5344, 5356, 5358**

Páginas y métodos de ensayo PH-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

**PDF, página 8 · Filas de datos 2005, 2007-2008, 2010-2011, 2013, 2029, 2031-2032, 2034-2035, 2037, 2050, 2052-2053, 2055, 4214, 4216-4217, 4219-4220, 4222, 4238, 4240-4241, 4243-4244, 4246, 4259, 4261-4262, 4264, 5331, 5333, 5335, 5347, 5349, 5351, 5361, 5363**

Páginas y métodos de ensayo PHD-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

**PDF, página 8 · Filas de datos 2006, 2009, 2012, 2030, 2033, 2036, 2051, 2054, 4215, 4218, 4221, 4239, 4242, 4245, 4260, 4263, 5330, 5332, 5334, 5346, 5348, 5350, 5360, 5362**

Páginas y métodos de ensayo PHD-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

**PDF, página 9 · Filas de datos 2014, 2016-2017, 2019, 4223, 4225-4226, 4228, 5337, 5339**

Páginas y métodos de ensayo PHE-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

**PDF, página 9 · Filas de datos 2015, 2018, 4224, 4227, 5336, 5338**

Páginas y métodos de ensayo PHE-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consultar las condiciones de la

fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

**PDF, página 6 · Filas de datos 2020, 2022, 2038, 2040-2041, 2043, 2056, 2058-2059, 2061, 4229, 4231, 4247, 4249-4250, 4252, 4265, 4267-4268, 4270, 5341, 5353, 5355, 5365, 5367**

Páginas y métodos de ensayo PG-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

**PDF, página 6 · Filas de datos 2021, 2039, 2042, 2057, 2060, 4230, 4248, 4251, 4266, 4269, 5340, 5352, 5354, 5364, 5366**

Páginas y métodos de ensayo PG-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

## Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency

Revisión 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) Documento oficial

**PDF, página 11 · Filas de datos 1, 2357, 4510**

Páginas y métodos de ensayo Table 12, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

**PDF, página 11 · Filas de datos 2-6, 2358-2362, 4511-4515**

Páginas y métodos de ensayo Table 12, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

**PDF, página 12 · Filas de datos 7-12, 2363-2368**

Páginas y métodos de ensayo Table 13, guaranteed magnetic properties · SST con conversión según IEC 60404-8-7

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

**PDF, página 12 · Filas de datos 13, 2369**

Páginas y métodos de ensayo Table 13, guaranteed magnetic properties · SST con conversión según IEC 60404-8-7

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

**PDF, página 10 · Filas de datos 14-17, 2370-2373, 4523-4526**

Páginas y métodos de ensayo Table 11, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

**PDF, página 12 · Filas de datos 4516-4521**

Páginas y métodos de ensayo Table 13, guaranteed magnetic properties · Sin indicar para la inducción magnética

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

**PDF, página 12 · Filas de datos 4522**

Páginas y métodos de ensayo Table 13, guaranteed magnetic properties · Sin indicar para la inducción magnética

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

## thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range

Revisión 03/2026 (printed, back cover) Documento oficial

**PDF, página 23 · Filas de datos 2324-2338, 4477-4491, 5630-5644**

Páginas y métodos de ensayo powercore magnetic properties (BIS 3024) · Epstein o SST (IS 649)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

**PDF, página 22 · Filas de datos 2339-2356, 4492-4509, 5645-5662**

Páginas y métodos de ensayo powercore magnetic properties (IEC 60404-8-7) · SST (IEC 60404-3) con conversión publicada

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Mill publishes SST values after converting losses at 1.7 T by 0.925 (IEC 60404-8-7) and J800 by 1.01. Grades are laser domain refined unless otherwise agreed; guaranteed properties require written agreement.

## Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel

Revisión Bochnia 2023 (printed, back cover) Documento oficial

**PDF, página 7 · Filas de datos 2236, 2240, 2244, 2248, 2252, 2260**

Páginas y métodos de ensayo CGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

**PDF, página 7 · Filas de datos 2237-2239, 2241-2243, 2245-2247, 2249-2251, 2253-2255, 2261-2263, 4402, 4404, 4406, 4408, 4410, 4412, 4414, 4416, 4418, 4420, 4425, 4427, 5586-5595, 5598-5599**

Páginas y métodos de ensayo CGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

**PDF, página 6 · Filas de datos 2256, 2264, 2268, 2272, 2276, 2280, 2284, 2288, 2292, 2296**

Páginas y métodos de ensayo CGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

**PDF, página 6 · Filas de datos 2257-2259, 2265-2267, 2269-2271, 2273-2275, 2277-2279, 2281-2283, 2285-2287, 2289-2291, 2293-2295, 2297-2299, 4421, 4423, 4428, 4430-4433, 4435-4436, 4438-4439, 4441-4444, 4446-4447, 4449-4450, 4452, 5596-5597, 5600-5617**

Páginas y métodos de ensayo CGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

**PDF, página 11 · Filas de datos 2300, 2304, 2308**

Páginas y métodos de ensayo HGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

**PDF, página 11 · Filas de datos 2301-2303, 2305-2307, 2309-2311, 4454, 4456, 4458, 4460, 4462, 4464, 5618-5623**

Páginas y métodos de ensayo HGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

**PDF, página 10 · Filas de datos 2312, 2316, 2320**

Páginas y métodos de ensayo HGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

**PDF, página 10 · Filas de datos 2313-2315, 2317-2319, 2321-2323, 4466, 4468, 4470, 4472, 4474, 4476, 5624-5629**

Páginas y métodos de ensayo HGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

**PDF, página 7 · Filas de datos 4401, 4403, 4405, 4407, 4409, 4411, 4413, 4415, 4417, 4419, 4424, 4426**

Páginas y métodos de ensayo CGO DR magnetic properties (W/lb) · SST (IEC 60404-3:2009)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

**PDF, página 6 · Filas de datos 4422, 4429, 4434, 4437, 4440, 4445, 4448, 4451**

Páginas y métodos de ensayo CGO magnetic properties (W/lb) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

**PDF, página 11 · Filas de datos 4453, 4455, 4457, 4459, 4461, 4463**

Páginas y métodos de ensayo HGO DR magnetic properties (W/lb) · SST (IEC 60404-3:2009)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

**PDF, página 10 · Filas de datos 4465, 4467, 4469, 4471, 4473, 4475**

Páginas y métodos de ensayo HGO magnetic properties (W/lb) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

## NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

Revisión 2024 (printed, cover) Documento oficial

**PDF, página 52 · Filas de datos 1958**

Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 52 · Filas de datos 1959**

Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

**PDF, página 52 · Filas de datos 1960**

Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 52 · Filas de datos 1961**

Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1962**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1963**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1964**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1965**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1966**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1967**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1968**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1969**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1970**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1971**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1972**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1973**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1974**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1975**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

**PDF, página 52 · Filas de datos 1976**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 52 · Filas de datos 1977**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

**PDF, página 52 · Filas de datos 1978**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 52 · Filas de datos 1979**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

**PDF, página 52 · Filas de datos 1980**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 52 · Filas de datos 1981**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

**PDF, página 52 · Filas de datos 1982**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación STO 05757665-008. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 52 · Filas de datos 1983**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 52 · Filas de datos 1984**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1985**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1986**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1987**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1988**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1989**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1990**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1991**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1992**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 51 · Filas de datos 1993**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 52 · Filas de datos 1994**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 52 · Filas de datos 1995**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, página 52 · Filas de datos 5286**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

**PDF, página 52 · Filas de datos 5287**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

**PDF, página 52 · Filas de datos 5288**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

**PDF, página 52 · Filas de datos 5289**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5290**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5291**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5292**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5293**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5294**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5295**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5296**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5297**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5298**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5299**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5300**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5301**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5302**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5303**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

**PDF, página 52 · Filas de datos 5304**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

**PDF, página 52 · Filas de datos 5305**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

**PDF, página 52 · Filas de datos 5306**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

**PDF, página 52 · Filas de datos 5307**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

**PDF, página 52 · Filas de datos 5308**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación EN 10107. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

**PDF, página 52 · Filas de datos 5309**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

**PDF, página 52 · Filas de datos 5310**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación STO 05757665-008. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

**PDF, página 52 · Filas de datos 5311**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

**PDF, página 52 · Filas de datos 5312**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5313**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) EN grade designation is not listed. B800 as printed.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5314**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Sin indicar para los valores típicos de la tabla del apartado 9
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5315**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

**PDF, página 51 · Filas de datos 5316**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF, página 51 · **Filas de datos 5317**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF, página 51 · **Filas de datos 5318**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF, página 51 · **Filas de datos 5319**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF, página 51 · **Filas de datos 5320**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF, página 51 · **Filas de datos 5321**
Páginas y métodos de ensayo §9 Standard grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF, página 52 · **Filas de datos 5322**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF, página 52 · **Filas de datos 5323**
Páginas y métodos de ensayo §9 High-permeability grades · Especificación GOST 32482. La tabla del apartado 9 no indica el dispositivo de ensayo.
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

## Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels
Revisión May 2021 (printed, back cover) Documento oficial

PDF, página 8 · **Filas de datos 967, 969-970, 973-974, 976, 979-980, 982, 984, 987, 989-990, 992, 997-998, 1003, 1005-1006, 1172, 1175, 1177-1178, 1180, 1183-1184, 1187, 1189-1190, 1193-1194, 1196, 1199, 1201, 1204, 1207, 1210, 1213, 1294, 1296, 1298, 1301-1302, 1305-1306, 1309-1310, 1313, 1315, 1317-1318, 1320, 1324, 1327, 1329, 1333, 1335, 1416, 1418, 1421-1422, 1425, 1427, 1429, 1431-1432, 1435, 1437, 1439-1440, 1443, 1447-1448, 1452, 1454, 1456, 3275, 3277-3278, 3280, 3282, 3285-3286, 3289-3290, 3292, 3295-3296, 3299-3300, 3305, 3307, 3311, 3313-3314, 3480, 3482, 3485-3486, 3489, 3491-3492, 3494, 3497, 3499-3500, 3503, 3505-3506, 3511, 3513, 3516, 3519-3520, 3602, 3605-3606, 3609, 3611-3612, 3615, 3617-3618, 3620, 3623, 3625, 3627, 3629, 3633-3634, 3639, 3641-3642, 3725, 3727, 3729, 3731-3732, 3735, 3737-3738, 3740, 3742, 3744, 3747, 3749-3750, 3755, 3757, 3761, 3763-3764**
Páginas y métodos de ensayo Typical core loss · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, página 8 · **Filas de datos 968, 971-972, 975, 977-978, 981, 983, 985-986, 988, 991, 993, 996, 999, 1001, 1004, 1007, 1173-1174, 1176, 1179, 1181-1182, 1185-1186, 1188, 1191-1192, 1195, 1197-1198, 1202, 1205, 1209, 1211-1212, 1295, 1297, 1299-1300, 1303-1304, 1307-1308, 1311-1312, 1314, 1316, 1319, 1321, 1323, 1326, 1330, 1332, 1334, 1417, 1419-1420, 1423-1424, 1426, 1428, 1430, 1433-1434, 1436, 1438, 1441-1442, 1446, 1449, 1453, 1455, 1457, 3274, 3276, 3279, 3281, 3283-3284, 3287-3288, 3291, 3293-3294, 3297-3298, 3301, 3303, 3306, 3309, 3312, 3315, 3481, 3483-3484, 3487-3488, 3490, 3493, 3495-3496, 3498, 3501-3502, 3504, 3507, 3510, 3512, 3515, 3518, 3521, 3603-3604, 3607-3608, 3610, 3613-3614, 3616, 3619, 3621-3622, 3624, 3626, 3628, 3632, 3635, 3637, 3640, 3643, 3724, 3726, 3728, 3730, 3733-3734, 3736, 3739, 3741, 3743, 3745-3746, 3748, 3751, 3753, 3756, 3760, 3762, 3765**

Páginas y métodos de ensayo Typical core loss · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

**PDF, página 3 · Filas de datos 994, 1000, 1200, 1206, 1322, 1328, 1444, 1450, 3302, 3308, 3508, 3514, 3630, 3636, 3752, 3758**
Páginas y métodos de ensayo TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

**PDF, página 3 · Filas de datos 995, 1002, 1203, 1208, 1325, 1331, 1445, 1451, 3304, 3310, 3509, 3517, 3631, 3638, 3754, 3759**
Páginas y métodos de ensayo TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

**PDF, página 9 · Filas de datos 1008, 1011-1012, 1015-1016, 1018, 1021, 1023-1024, 1026, 1028, 1031, 1033, 1035-1036, 1038, 1041-1042, 1044, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223-1224, 1227, 1229-1230, 1233-1234, 1237-1238, 1241-1242, 1244, 1246, 1249-1250, 1337-1338, 1341, 1343, 1345-1346, 1349-1350, 1353, 1355, 1357-1358, 1360, 1363-1364, 1366, 1369-1370, 1373, 1458, 1460, 1462, 1464, 1467, 1469-1470, 1473, 1475-1476, 1479-1480, 1482, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493-1494, 3317-3318, 3320, 3322, 3325, 3327-3328, 3331-3332, 3335-3336, 3338, 3341, 3343-3344, 3347-3348, 3350, 3353, 3523, 3525, 3527-3528, 3531-3532, 3534, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547-3548, 3550, 3552, 3555-3556, 3558, 3645-3646, 3649-3650, 3653, 3655-3656, 3658, 3660, 3663-3664, 3666, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677-3678, 3680, 3766, 3768, 3770, 3773-3774, 3776, 3779-3780, 3782, 3785, 3787, 3789-3790, 3792, 3794, 3797-3798, 3801, 3803**
Páginas y métodos de ensayo Typical RMS exciting power · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

**PDF, página 9 · Filas de datos 1009-1010, 1013-1014, 1017, 1019-1020, 1022, 1025, 1027, 1029-1030, 1032, 1034, 1037, 1039-1040, 1043, 1045, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1225-1226, 1228, 1231-1232, 1235-1236, 1239-1240, 1243, 1245, 1247-1248, 1251, 1336, 1339-1340, 1342, 1344, 1347-1348, 1351-1352, 1354, 1356, 1359, 1361-1362, 1365, 1367-1368, 1371-1372, 1459, 1461, 1463, 1465-1466, 1468, 1471-1472, 1474, 1477-1478, 1481, 1483-1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1495, 3316, 3319, 3321, 3323-3324, 3326, 3329-3330, 3333-3334, 3337, 3339-3340, 3342, 3345-3346, 3349, 3351-3352, 3522, 3524, 3526, 3529-3530, 3533, 3535-3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3549, 3551, 3553-3554, 3557, 3559, 3644, 3647-3648, 3651-3652, 3654, 3657, 3659, 3661-3662, 3665, 3667-3668, 3670, 3672, 3674, 3676, 3679, 3681, 3767, 3769, 3771-3772, 3775, 3777-3778, 3781, 3783-3784, 3786, 3788, 3791, 3793, 3795-3796, 3799-3800, 3802**
Páginas y métodos de ensayo Typical RMS exciting power · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

## Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels
Revisión October 2023 (printed, back cover) Documento oficial

**PDF, página 11 · Filas de datos 883-896, 898, 900, 902, 904-905, 925-938, 941-942, 944, 946-947, 1046-1059, 1062-1063, 1065, 1067-1068, 1130-1143, 1145, 1147, 1149, 1151-1152, 3190-3203, 3206-3207, 3209, 3211-3212, 3232-3245, 3248-3249, 3252-3254, 3354-3367, 3369, 3371, 3374-3376, 3438-3451, 3453, 3455, 3458-3460**
Páginas y métodos de ensayo Table 8 – Typical core loss · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

**PDF, página 3 · Filas de datos 897, 901, 939, 943, 1060, 1064, 1102, 1106, 1144, 1148, 1266, 1270, 1388, 1392, 1510, 1514, 3204, 3208, 3246, 3250, 3368, 3372, 3410, 3414, 3452, 3456, 3574, 3578, 3696, 3700, 3818, 3822**
Páginas y métodos de ensayo TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

**PDF, página 4 · Filas de datos 899, 903, 940, 945, 1061, 1066, 1104, 1108, 1146, 1150, 1267, 1272, 1389, 1394, 1512, 1515, 3205, 3210, 3247, 3251, 3370, 3373, 3411, 3416, 3454, 3457, 3575, 3580, 3697, 3702, 3820, 3824**
Páginas y métodos de ensayo TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein según ASTM A343

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

**PDF, página 13 · Filas de datos 906-924, 948-966, 1069-1087, 1153-1171, 3213-3231, 3255-3273, 3377-3395, 3461-3479**
Páginas y métodos de ensayo Table 10 – Typical RMS exciting power · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

**PDF, página 12 · Filas de datos 1088-1101, 1103, 1105, 1107, 1109-1110, 1252-1265, 1268-1269, 1271, 1273-1274, 1374-1387, 1390-1391, 1393, 1395-1396, 1496-1509, 1511, 1513, 1516-1518, 3396-3409, 3412-3413, 3415, 3417-3418, 3560-3573, 3576-3577, 3579, 3581-3582, 3682-3695, 3698-3699, 3701, 3703-3704, 3804-3817, 3819, 3821, 3823, 3825-3826**
Páginas y métodos de ensayo Table 9 – Typical core loss · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

**PDF, página 14 · Filas de datos 1111-1129, 1275-1293, 1397-1415, 1519-1537, 3419-3437, 3583-3601, 3705-3723, 3827-3845**
Páginas y métodos de ensayo Table 11 – Typical RMS exciting power · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

**PDF, página 3 · Filas de datos 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4889**
Páginas y métodos de ensayo TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.0 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

**PDF, página 4 · Filas de datos 4880, 4882, 4884, 4886, 4888, 4890**
Páginas y métodos de ensayo TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.4 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

**PDF, página 3 · Filas de datos 4891, 4893**
Páginas y métodos de ensayo TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 17.8 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

**PDF, página 4 · Filas de datos 4892, 4894**
Páginas y métodos de ensayo TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.2 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

## Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel
Revisión October 2024 (printed, back cover) Documento oficial

**PDF, página 12 · Filas de datos 517, 519, 522, 524-525, 527, 530, 532-533, 536, 538, 540-541, 543, 548, 550, 552, 556, 558, 640-641, 643, 646, 648-649, 651, 653, 656, 658-659, 661, 664, 666, 668, 671, 675, 677, 680, 762-763, 765, 768-769, 772, 774-775, 778, 780-781, 783, 786-787, 790, 794, 798-799, 802, 2825, 2827-2828, 2830, 2833-2834, 2837, 2839, 2841, 2843-2844, 2847-2848, 2851, 2853, 2857, 2861, 2863, 2865, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955-2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2971-2972, 2975, 2978, 2983, 2985, 2987, 3068, 3071, 3073, 3075-3076, 3078, 3080, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091-3092, 3094, 3097, 3100, 3104, 3107, 3109**
Páginas y métodos de ensayo Table 10 – Typical core loss · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

**PDF, página 10 · Filas de datos 518, 520-521, 523, 526, 528-529, 531, 534-535, 537, 539, 542, 544, 546, 549, 554-555, 557, 597-610, 613-614, 616, 618-619, 639, 642, 644-645, 647, 650, 652, 654-655, 657, 660, 662-663, 665, 670, 672, 676, 678-679, 719-732, 735-736, 738, 740-741, 761, 764, 766-767, 770-771, 773, 776-777, 779, 782, 784-785, 788, 792-793, 796, 800-801, 841-854, 857-858, 860, 862-863, 2824, 2826, 2829, 2831-2832, 2835-2836, 2838, 2840, 2842, 2845-2846, 2849-2850, 2854, 2856, 2860, 2862, 2864, 2904-2917, 2920-2921, 2924-2926, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969-2970, 2973, 2977, 2979, 2981, 2984, 2986, 3026-3039, 3041, 3043, 3046-3048, 3069-3070, 3072, 3074, 3077, 3079,**

**3081-3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3093, 3095, 3098, 3101, 3105-3106, 3108, 3148-3161, 3163, 3165, 3168-3170**
Páginas y métodos de ensayo Table 8 — Typical core loss · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, página 3 · **Filas de datos 545, 551, 611, 615, 667, 673, 733, 737, 789, 795, 855, 859, 2852, 2858, 2918, 2922, 2974, 2980, 3040, 3044, 3096, 3102, 3162, 3166**
Páginas y métodos de ensayo Table 1 — Guaranteed core loss · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, página 3 · **Filas de datos 547, 553, 612, 617, 669, 674, 734, 739, 791, 797, 856, 861, 2855, 2859, 2919, 2923, 2976, 2982, 3042, 3045, 3099, 3103, 3164, 3167**
Páginas y métodos de ensayo Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, página 11 · **Filas de datos 559, 562, 564, 566-567, 569, 571, 573, 575, 578, 580, 582-583, 585, 587, 589, 592-593, 595, 620-638, 682-683, 686-687, 690, 692, 694, 696-697, 699, 701, 704-705, 708, 710, 712-713, 715, 717, 742-760, 803, 805, 808, 810-811, 813, 815, 818-819, 822-823, 826, 828-829, 832-833, 835, 838, 840, 864-882, 2867-2868, 2870, 2873-2874, 2876, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891-2892, 2895-2896, 2899-2900, 2903, 2927-2945, 2989-2990, 2993, 2995, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009-3010, 3013-3014, 3017, 3019-3020, 3023-3024, 3049-3067, 3111-3112, 3114, 3117, 3119, 3121-3122, 3125-3126, 3129-3130, 3133-3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3147, 3171-3189**
Páginas y métodos de ensayo Table 9 — Typical RMS exciting power · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, página 12 · **Filas de datos 560-561, 563, 565, 568, 570, 572, 574, 576-577, 579, 581, 584, 586, 588, 590-591, 594, 596, 681, 684-685, 688-689, 691, 693, 695, 698, 700, 702-703, 706-707, 709, 711, 714, 716, 718, 804, 806-807, 809, 812, 814, 816-817, 820-821, 824-825, 827, 830-831, 834, 836-837, 839, 2866, 2869, 2871-2872, 2875, 2877-2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2893-2894, 2897-2898, 2901-2902, 2988, 2991-2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3011-3012, 3015-3016, 3018, 3021-3022, 3025, 3110, 3113, 3115-3116, 3118, 3120, 3123-3124, 3127-3128, 3131-3132, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145-3146**
Páginas y métodos de ensayo Table 10, lower panel — RMS exciting power · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF, página 3 · **Filas de datos 4867, 4869, 4871, 4873, 4875, 4877**
Páginas y métodos de ensayo Table 1 — Guaranteed core loss · Sin indicar para la inducción magnética
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

PDF, página 3 · **Filas de datos 4868, 4870, 4872, 4874, 4876, 4878**
Páginas y métodos de ensayo Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · Sin indicar para la inducción magnética
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

## Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels
Revisión July 2025 (printed, back cover) Documento oficial

PDF, página 4 · **Filas de datos 495-509, 511, 513, 515-516, 1538-1552, 1554, 1557-1574, 1576, 1578, 1580-1581, 2802-2815, 2817-2818, 2821-2823, 3846-3859, 3861-3862, 3865-3881, 3883-3884, 3887-3889**
Páginas y métodos de ensayo Table 4 — Typical core loss · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, página 3 · **Filas de datos 510, 514, 1553, 1556, 1575, 1579, 2816, 2820, 3860, 3864, 3882, 3886, 4866, 4896, 4898**
Páginas y métodos de ensayo Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, página 2 · **Filas de datos 512, 1555, 1577, 2819, 3863, 3885, 4865, 4895, 4897**

Páginas y métodos de ensayo Table 1 — Guaranteed core loss · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

## Recopilación independiente

Recopilación independiente de Chenfan Electric a partir de datos publicados por los fabricantes, sin su aval.
La aceptación se rige por las especificaciones del fabricante y las condiciones escritas del pedido. Los valores típicos y de referencia se usan para la evaluación.
Los datos de la banda sirven de referencia técnica. Las pérdidas del núcleo acabado requieren una validación independiente.
Revisión 2026-11-14.2