Cleveland-Cliffs

Referencia de grados del fabricante

Resumen de los datos

Fichas de grado	21
Valores publicados	2209
Frecuencias declaradas	50 Hz / 60 Hz
Intervalo de densidad de flujo publicado	0.1-1.9 T
Niveles de densidad de flujo	19

Propiedades a 50 Hz

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00265** W/kg	Típico
2	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00962** W/kg	Típico
3	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0208** W/kg	Típico
4	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0363** W/kg	Típico
5	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** W/kg	Típico
6	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0799** W/kg	Típico
7	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1083** W/kg	Típico
8	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1412** W/kg	Típico
9	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1786** W/kg	Típico
10	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** W/kg	Típico
11	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.267** W/kg	Típico
12	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** W/kg	Típico
13	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/kg	Típico
14	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/kg	Típico
15	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** W/kg	Típico
16	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.49** W/kg	Típico
17	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.576** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
18	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.74** W/kg	Máximo garantizado
19	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.677** W/kg	Típico
20	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.67** W/kg	Típico
21	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.822** W/kg	Típico
22	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.140** W/kg	Típico
23	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Típico
24	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00317** W/kg	Típico
25	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01260** W/kg	Típico
26	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01191** W/kg	Típico
27	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0262** W/kg	Típico
28	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Típico
29	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/kg	Típico
30	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0476** W/kg	Típico
31	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** W/kg	Típico
32	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0702** W/kg	Típico
33	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1031** W/kg	Típico
34	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0995** W/kg	Típico
35	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1337** W/kg	Típico
36	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1383** W/kg	Típico
37	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1726** W/kg	Típico
38	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1785** W/kg	Típico
39	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.224** W/kg	Típico
40	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** W/kg	Típico
41	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.266** W/kg	Típico
42	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.275** W/kg	Típico
43	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.320** W/kg	Típico
44	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** W/kg	Típico
45	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.381** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
46	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** W/kg	Típico
47	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** W/kg	Típico
48	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.447** W/kg	Típico
49	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.539** W/kg	Típico
50	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.521** W/kg	Típico
51	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Máximo garantizado
52	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** W/kg	Típico
53	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Típico
54	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.624** W/kg	Típico
55	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.697** W/kg	Típico
56	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.724** W/kg	Típico
57	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Máximo garantizado
58	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.852** W/kg	Típico
59	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Típico
60	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.826** W/kg	Típico
61	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.037** W/kg	Típico
62	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.064** W/kg	Típico
63	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.496** W/kg	Típico
64	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.545** W/kg	Típico
65	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00676** VA/kg	Típico
66	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00628** VA/kg	Típico
67	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0219** VA/kg	Típico
68	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0231** VA/kg	Típico
69	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0457** VA/kg	Típico
70	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** VA/kg	Típico
71	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0757** VA/kg	Típico
72	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0772** VA/kg	Típico
73	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1121** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
74	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1110** VA/kg	Típico
75	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1513** VA/kg	Típico
76	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1510** VA/kg	Típico
77	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1948** VA/kg	Típico
78	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1953** VA/kg	Típico
79	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.243** VA/kg	Típico
80	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.244** VA/kg	Típico
81	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.295** VA/kg	Típico
82	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.297** VA/kg	Típico
83	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.355** VA/kg	Típico
84	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.352** VA/kg	Típico
85	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.419** VA/kg	Típico
86	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.414** VA/kg	Típico
87	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.490** VA/kg	Típico
88	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.485** VA/kg	Típico
89	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.565** VA/kg	Típico
90	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.570** VA/kg	Típico
91	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.658** VA/kg	Típico
92	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.667** VA/kg	Típico
93	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.781** VA/kg	Típico
94	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.788** VA/kg	Típico
95	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.922** VA/kg	Típico
96	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.954** VA/kg	Típico
97	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.260** VA/kg	Típico
98	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.264** VA/kg	Típico
99	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.29** VA/kg	Típico
100	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.19** VA/kg	Típico
101	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.57** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
102	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.35** VA/kg	Típico
103	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00289** W/kg	Típico
104	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01082** W/kg	Típico
105	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0236** W/kg	Típico
106	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0413** W/kg	Típico
107	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0635** W/kg	Típico
108	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0903** W/kg	Típico
109	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1218** W/kg	Típico
110	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1578** W/kg	Típico
111	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1984** W/kg	Típico
112	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.244** W/kg	Típico
113	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.296** W/kg	Típico
114	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.354** W/kg	Típico
115	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.418** W/kg	Típico
116	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.487** W/kg	Típico
117	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Máximo garantizado
118	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.56** W/kg	Típico
119	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.565** W/kg	Típico
120	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.655** W/kg	Típico
121	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Máximo garantizado
122	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.773** W/kg	Típico
123	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Típico
124	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.967** W/kg	Típico
125	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.365** W/kg	Típico
126	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00578** VA/kg	Típico
127	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.02000** VA/kg	Típico
128	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0417** VA/kg	Típico
129	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0693** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
130	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1022** VA/kg	Típico
131	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Típico
132	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1834** VA/kg	Típico
133	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.232** VA/kg	Típico
134	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.288** VA/kg	Típico
135	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.354** VA/kg	Típico
136	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.433** VA/kg	Típico
137	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.529** VA/kg	Típico
138	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.648** VA/kg	Típico
139	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.795** VA/kg	Típico
140	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.980** VA/kg	Típico
141	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.228** VA/kg	Típico
142	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.660** VA/kg	Típico
143	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.87** VA/kg	Típico
144	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.93** VA/kg	Típico
145	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00362** W/kg	Típico
146	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00383** W/kg	Típico
147	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01439** W/kg	Típico
148	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01390** W/kg	Típico
149	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Típico
150	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0308** W/kg	Típico
151	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0539** W/kg	Típico
152	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0551** W/kg	Típico
153	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0826** W/kg	Típico
154	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** W/kg	Típico
155	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1192** W/kg	Típico
156	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1168** W/kg	Típico
157	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1593** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
158	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1563** W/kg	Típico
159	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.205** W/kg	Típico
160	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Típico
161	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Típico
162	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.257** W/kg	Típico
163	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.308** W/kg	Típico
164	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.314** W/kg	Típico
165	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.378** W/kg	Típico
166	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.371** W/kg	Típico
167	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.449** W/kg	Típico
168	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.441** W/kg	Típico
169	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.518** W/kg	Típico
170	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.526** W/kg	Típico
171	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.602** W/kg	Típico
172	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.612** W/kg	Típico
173	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Máximo garantizado
174	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.707** W/kg	Típico
175	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Típico
176	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.698** W/kg	Típico
177	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.817** W/kg	Típico
178	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.805** W/kg	Típico
179	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Máximo garantizado
180	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Típico
181	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.956** W/kg	Típico
182	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.950** W/kg	Típico
183	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.177** W/kg	Típico
184	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.168** W/kg	Típico
185	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.622** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
186	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.637** W/kg	Típico
187	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00677** VA/kg	Típico
188	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00724** VA/kg	Típico
189	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0252** VA/kg	Típico
190	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Típico
191	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0507** VA/kg	Típico
192	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0517** VA/kg	Típico
193	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0847** VA/kg	Típico
194	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0841** VA/kg	Típico
195	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1233** VA/kg	Típico
196	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1229** VA/kg	Típico
197	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1676** VA/kg	Típico
198	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1659** VA/kg	Típico
199	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.217** VA/kg	Típico
200	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.213** VA/kg	Típico
201	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Típico
202	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.265** VA/kg	Típico
203	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.322** VA/kg	Típico
204	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.329** VA/kg	Típico
205	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.384** VA/kg	Típico
206	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.393** VA/kg	Típico
207	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.451** VA/kg	Típico
208	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.463** VA/kg	Típico
209	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.539** VA/kg	Típico
210	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.526** VA/kg	Típico
211	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.612** VA/kg	Típico
212	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.625** VA/kg	Típico
213	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.725** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
214	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.708** VA/kg	Típico
215	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.848** VA/kg	Típico
216	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.830** VA/kg	Típico
217	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.017** VA/kg	Típico
218	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.989** VA/kg	Típico
219	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Típico
220	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Típico
221	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.22** VA/kg	Típico
222	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.08** VA/kg	Típico
223	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.03** VA/kg	Típico
224	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**8.04** VA/kg	Típico
225	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00328** W/kg	Típico
226	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01246** W/kg	Típico
227	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Típico
228	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** W/kg	Típico
229	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0738** W/kg	Típico
230	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1050** W/kg	Típico
231	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1415** W/kg	Típico
232	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1837** W/kg	Típico
233	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** W/kg	Típico
234	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.284** W/kg	Típico
235	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.344** W/kg	Típico
236	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.410** W/kg	Típico
237	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.483** W/kg	Típico
238	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.562** W/kg	Típico
239	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Máximo garantizado
240	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Típico
241	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.649** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
242	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.748** W/kg	Típico
243	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Máximo garantizado
244	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.872** W/kg	Típico
245	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Típico
246	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.067** W/kg	Típico
247	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.440** W/kg	Típico
248	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00542** VA/kg	Típico
249	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01918** VA/kg	Típico
250	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0405** VA/kg	Típico
251	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0681** VA/kg	Típico
252	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1015** VA/kg	Típico
253	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Típico
254	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1845** VA/kg	Típico
255	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.235** VA/kg	Típico
256	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.292** VA/kg	Típico
257	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.359** VA/kg	Típico
258	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.439** VA/kg	Típico
259	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.534** VA/kg	Típico
260	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.650** VA/kg	Típico
261	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.789** VA/kg	Típico
262	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.954** VA/kg	Típico
263	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.162** VA/kg	Típico
264	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.526** VA/kg	Típico
265	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.64** VA/kg	Típico
266	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.17** VA/kg	Típico
267	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Típico
268	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** W/kg	Típico
269	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01613** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
270	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01586** W/kg	Típico
271	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** W/kg	Típico
272	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** W/kg	Típico
273	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0593** W/kg	Típico
274	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0603** W/kg	Típico
275	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0917** W/kg	Típico
276	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0902** W/kg	Típico
277	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1267** W/kg	Típico
278	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1288** W/kg	Típico
279	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1687** W/kg	Típico
280	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1717** W/kg	Típico
281	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.220** W/kg	Típico
282	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.216** W/kg	Típico
283	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.269** W/kg	Típico
284	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.275** W/kg	Típico
285	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.329** W/kg	Típico
286	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.337** W/kg	Típico
287	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.405** W/kg	Típico
288	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.395** W/kg	Típico
289	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.479** W/kg	Típico
290	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.468** W/kg	Típico
291	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.548** W/kg	Típico
292	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.561** W/kg	Típico
293	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.650** W/kg	Típico
294	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.636** W/kg	Típico
295	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Máximo garantizado
296	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Típico
297	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
298	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.737** W/kg	Típico
299	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.846** W/kg	Típico
300	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.864** W/kg	Típico
301	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Máximo garantizado
302	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.992** W/kg	Típico
303	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Típico
304	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.007** W/kg	Típico
305	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.245** W/kg	Típico
306	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.222** W/kg	Típico
307	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.718** W/kg	Típico
308	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.746** W/kg	Típico
309	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00742** VA/kg	Típico
310	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00689** VA/kg	Típico
311	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0251** VA/kg	Típico
312	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Típico
313	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0502** VA/kg	Típico
314	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0512** VA/kg	Típico
315	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0831** VA/kg	Típico
316	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0839** VA/kg	Típico
317	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1224** VA/kg	Típico
318	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1218** VA/kg	Típico
319	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Típico
320	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Típico
321	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Típico
322	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Típico
323	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Típico
324	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** VA/kg	Típico
325	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.328** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
326	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.330** VA/kg	Típico
327	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.396** VA/kg	Típico
328	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.394** VA/kg	Típico
329	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.465** VA/kg	Típico
330	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.469** VA/kg	Típico
331	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.549** VA/kg	Típico
332	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.544** VA/kg	Típico
333	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.638** VA/kg	Típico
334	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.633** VA/kg	Típico
335	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.732** VA/kg	Típico
336	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.741** VA/kg	Típico
337	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.867** VA/kg	Típico
338	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.856** VA/kg	Típico
339	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.024** VA/kg	Típico
340	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.039** VA/kg	Típico
341	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.311** VA/kg	Típico
342	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.329** VA/kg	Típico
343	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Típico
344	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Típico
345	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.36** VA/kg	Típico
346	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.38** VA/kg	Típico
347	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00361** W/kg	Típico
348	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01382** W/kg	Típico
349	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** W/kg	Típico
350	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** W/kg	Típico
351	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0818** W/kg	Típico
352	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1159** W/kg	Típico
353	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1556** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
354	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Típico
355	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Típico
356	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.310** W/kg	Típico
357	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.374** W/kg	Típico
358	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.444** W/kg	Típico
359	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.522** W/kg	Típico
360	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.607** W/kg	Típico
361	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Máximo garantizado
362	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Típico
363	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.702** W/kg	Típico
364	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.811** W/kg	Típico
365	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Máximo garantizado
366	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.946** W/kg	Típico
367	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Típico
368	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.145** W/kg	Típico
369	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.551** W/kg	Típico
370	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/kg	Típico
371	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0208** VA/kg	Típico
372	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0438** VA/kg	Típico
373	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0736** VA/kg	Típico
374	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1092** VA/kg	Típico
375	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1505** VA/kg	Típico
376	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1974** VA/kg	Típico
377	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.251** VA/kg	Típico
378	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.312** VA/kg	Típico
379	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.383** VA/kg	Típico
380	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.466** VA/kg	Típico
381	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.563** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
382	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.679** VA/kg	Típico
383	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.818** VA/kg	Típico
384	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.993** VA/kg	Típico
385	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.234** VA/kg	Típico
386	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.635** VA/kg	Típico
387	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.70** VA/kg	Típico
388	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.88** VA/kg	Típico
389	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00140** W/lb	Típico
390	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00528** W/lb	Típico
391	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0117** W/lb	Típico
392	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0205** W/lb	Típico
393	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Típico
394	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0451** W/lb	Típico
395	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.061** W/lb	Típico
396	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0791** W/lb	Típico
397	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0995** W/lb	Típico
398	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Típico
399	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Típico
400	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.176** W/lb	Típico
401	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.208** W/lb	Típico
402	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.246** W/lb	Típico
403	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Máximo garantizado
404	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Típico
405	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Típico
406	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.352** W/lb	Típico
407	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.479** W/lb	Máximo garantizado
408	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Típico
409	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
410	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.607** W/lb	Típico
411	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.797** W/lb	Típico
412	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00399** VA/lb	Típico
413	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Típico
414	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Típico
415	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0433** VA/lb	Típico
416	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0621** VA/lb	Típico
417	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0829** VA/lb	Típico
418	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.106** VA/lb	Típico
419	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.131** VA/lb	Típico
420	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Típico
421	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.188** VA/lb	Típico
422	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.223** VA/lb	Típico
423	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.263** VA/lb	Típico
424	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.314** VA/lb	Típico
425	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.382** VA/lb	Típico
426	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** VA/lb	Típico
427	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.698** VA/lb	Típico
428	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** VA/lb	Típico
429	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Típico
430	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.0** VA/lb	Típico
431	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00148** W/lb	Típico
432	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00547** W/lb	Típico
433	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0119** W/lb	Típico
434	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0206** W/lb	Típico
435	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Típico
436	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0450** W/lb	Típico
437	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0607** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
438	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0788** W/lb	Típico
439	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0994** W/lb	Típico
440	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Típico
441	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Típico
442	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.177** W/lb	Típico
443	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.210** W/lb	Típico
444	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.248** W/lb	Típico
445	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Máximo garantizado
446	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.295** W/lb	Típico
447	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.294** W/lb	Típico
448	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.358** W/lb	Típico
449	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.488** W/lb	Máximo garantizado
450	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Típico
451	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Típico
452	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.638** W/lb	Típico
453	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.84** W/lb	Típico
454	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00347** VA/lb	Típico
455	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Típico
456	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** VA/lb	Típico
457	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0366** VA/lb	Típico
458	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0526** VA/lb	Típico
459	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0703** VA/lb	Típico
460	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0900** VA/lb	Típico
461	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.112** VA/lb	Típico
462	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** VA/lb	Típico
463	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.162** VA/lb	Típico
464	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.193** VA/lb	Típico
465	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
466	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.272** VA/lb	Típico
467	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** VA/lb	Típico
468	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.426** VA/lb	Típico
469	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.608** VA/lb	Típico
470	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** VA/lb	Típico
471	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Típico
472	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Típico
473	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00154** W/lb	Típico
474	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Típico
475	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00581** W/lb	Típico
476	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0127** W/lb	Típico
477	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0125** W/lb	Típico
478	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0218** W/lb	Típico
479	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0222** W/lb	Típico
480	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0343** W/lb	Típico
481	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Típico
482	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0489** W/lb	Típico
483	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0477** W/lb	Típico
484	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0641** W/lb	Típico
485	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0659** W/lb	Típico
486	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0854** W/lb	Típico
487	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0829** W/lb	Típico
488	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.107** W/lb	Típico
489	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.104** W/lb	Típico
490	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.132** W/lb	Típico
491	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.128** W/lb	Típico
492	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Típico
493	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.159** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
494	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Típico
495	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.189** W/lb	Típico
496	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.223** W/lb	Típico
497	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Típico
498	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.263** W/lb	Típico
499	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Típico
500	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.340** W/lb	Máximo garantizado
501	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Típico
502	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Típico
503	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.311** W/lb	Típico
504	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.374** W/lb	Típico
505	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.363** W/lb	Típico
506	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.530** W/lb	Máximo garantizado
507	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.455** W/lb	Típico
508	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.457** W/lb	Típico
509	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.468** W/lb	Típico
510	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.609** W/lb	Típico
511	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.631** W/lb	Típico
512	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.824** W/lb	Típico
513	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.795** W/lb	Típico
514	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00458** VA/lb	Típico
515	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00413** VA/lb	Típico
516	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0139** VA/lb	Típico
517	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0152** VA/lb	Típico
518	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** VA/lb	Típico
519	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0279** VA/lb	Típico
520	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0449** VA/lb	Típico
521	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
522	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0683** VA/lb	Típico
523	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0645** VA/lb	Típico
524	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0910** VA/lb	Típico
525	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0862** VA/lb	Típico
526	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** VA/lb	Típico
527	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Típico
528	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.136** VA/lb	Típico
529	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Típico
530	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Típico
531	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.165** VA/lb	Típico
532	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.207** VA/lb	Típico
533	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.196** VA/lb	Típico
534	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.244** VA/lb	Típico
535	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.232** VA/lb	Típico
536	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Típico
537	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Típico
538	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.325** VA/lb	Típico
539	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Típico
540	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.392** VA/lb	Típico
541	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.410** VA/lb	Típico
542	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.521** VA/lb	Típico
543	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.494** VA/lb	Típico
544	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Típico
545	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** VA/lb	Típico
546	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** VA/lb	Típico
547	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** VA/lb	Típico
548	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.19** VA/lb	Típico
549	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.24** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
550	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**11.7** VA/lb	Típico
551	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Típico
552	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00155** W/lb	Típico
553	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00576** W/lb	Típico
554	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0126** W/lb	Típico
555	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0219** W/lb	Típico
556	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Típico
557	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0478** W/lb	Típico
558	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0643** W/lb	Típico
559	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0833** W/lb	Típico
560	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.105** W/lb	Típico
561	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.129** W/lb	Típico
562	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.155** W/lb	Típico
563	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.185** W/lb	Típico
564	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.219** W/lb	Típico
565	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.258** W/lb	Típico
566	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.313** W/lb	Máximo garantizado
567	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Típico
568	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Típico
569	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Típico
570	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.477** W/lb	Máximo garantizado
571	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Típico
572	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Típico
573	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.617** W/lb	Típico
574	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.805** W/lb	Típico
575	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00403** VA/lb	Típico
576	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Típico
577	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
578	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0434** VA/lb	Típico
579	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0622** VA/lb	Típico
580	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0834** VA/lb	Típico
581	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.107** VA/lb	Típico
582	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.132** VA/lb	Típico
583	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.160** VA/lb	Típico
584	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Típico
585	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.227** VA/lb	Típico
586	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.268** VA/lb	Típico
587	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.319** VA/lb	Típico
588	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.387** VA/lb	Típico
589	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.491** VA/lb	Típico
590	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.686** VA/lb	Típico
591	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** VA/lb	Típico
592	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.23** VA/lb	Típico
593	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Típico
594	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Típico
595	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00556** W/lb	Típico
596	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0122** W/lb	Típico
597	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0212** W/lb	Típico
598	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0326** W/lb	Típico
599	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0465** W/lb	Típico
600	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0628** W/lb	Típico
601	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0817** W/lb	Típico
602	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Típico
603	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Típico
604	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Típico
605	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.184** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
606	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Típico
607	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.256** W/lb	Típico
608	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.316** W/lb	Máximo garantizado
609	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Típico
610	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Típico
611	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Típico
612	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.484** W/lb	Máximo garantizado
613	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.465** W/lb	Típico
614	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.464** W/lb	Típico
615	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.627** W/lb	Típico
616	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.806** W/lb	Típico
617	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00336** VA/lb	Típico
618	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0112** VA/lb	Típico
619	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0225** VA/lb	Típico
620	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0364** VA/lb	Típico
621	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0524** VA/lb	Típico
622	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0706** VA/lb	Típico
623	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0908** VA/lb	Típico
624	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.113** VA/lb	Típico
625	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** VA/lb	Típico
626	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** VA/lb	Típico
627	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.197** VA/lb	Típico
628	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.235** VA/lb	Típico
629	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** VA/lb	Típico
630	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.344** VA/lb	Típico
631	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.441** VA/lb	Típico
632	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.627** VA/lb	Típico
633	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
634	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/lb	Típico
635	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Típico
636	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00150** W/lb	Típico
637	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0056** W/lb	Típico
638	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0123** W/lb	Típico
639	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0214** W/lb	Típico
640	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0329** W/lb	Típico
641	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0469** W/lb	Típico
642	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0633** W/lb	Típico
643	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0821** W/lb	Típico
644	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Típico
645	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Típico
646	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Típico
647	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Típico
648	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Típico
649	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Típico
650	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Máximo garantizado
651	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Típico
652	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Típico
653	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.360** W/lb	Típico
654	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.453** W/lb	Máximo garantizado
655	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Típico
656	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Típico
657	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.603** W/lb	Típico
658	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.796** W/lb	Típico
659	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00379** VA/lb	Típico
660	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0127** VA/lb	Típico
661	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0255** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
662	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0412** VA/lb	Típico
663	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0593** VA/lb	Típico
664	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0796** VA/lb	Típico
665	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.102** VA/lb	Típico
666	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Típico
667	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.154** VA/lb	Típico
668	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.184** VA/lb	Típico
669	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.218** VA/lb	Típico
670	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.257** VA/lb	Típico
671	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.306** VA/lb	Típico
672	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.370** VA/lb	Típico
673	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.469** VA/lb	Típico
674	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.652** VA/lb	Típico
675	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Típico
676	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Típico
677	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.4** VA/lb	Típico
678	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00189** W/lb	Típico
679	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00183** W/lb	Típico
680	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00702** W/lb	Típico
681	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00707** W/lb	Típico
682	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Típico
683	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0153** W/lb	Típico
684	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0264** W/lb	Típico
685	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Típico
686	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Típico
687	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0400** W/lb	Típico
688	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0564** W/lb	Típico
689	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0568** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
690	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0761** W/lb	Típico
691	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0753** W/lb	Típico
692	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0968** W/lb	Típico
693	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0981** W/lb	Típico
694	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.121** W/lb	Típico
695	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.123** W/lb	Típico
696	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.151** W/lb	Típico
697	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.148** W/lb	Típico
698	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.179** W/lb	Típico
699	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.182** W/lb	Típico
700	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.217** W/lb	Típico
701	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.214** W/lb	Típico
702	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Típico
703	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.253** W/lb	Típico
704	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.298** W/lb	Típico
705	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.300** W/lb	Típico
706	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Máximo garantizado
707	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.354** W/lb	Típico
708	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.353** W/lb	Típico
709	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Típico
710	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.421** W/lb	Típico
711	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.418** W/lb	Típico
712	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Máximo garantizado
713	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.520** W/lb	Típico
714	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.518** W/lb	Típico
715	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.514** W/lb	Típico
716	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.680** W/lb	Típico
717	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.658** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
718	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.770** W/lb	Típico
719	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.845** W/lb	Típico
720	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00424** VA/lb	Típico
721	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00472** VA/lb	Típico
722	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0141** VA/lb	Típico
723	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0154** VA/lb	Típico
724	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Típico
725	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** VA/lb	Típico
726	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0457** VA/lb	Típico
727	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0488** VA/lb	Típico
728	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Típico
729	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0699** VA/lb	Típico
730	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0937** VA/lb	Típico
731	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Típico
732	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Típico
733	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.120** VA/lb	Típico
734	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** VA/lb	Típico
735	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.149** VA/lb	Típico
736	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.181** VA/lb	Típico
737	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Típico
738	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.208** VA/lb	Típico
739	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.218** VA/lb	Típico
740	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Típico
741	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.248** VA/lb	Típico
742	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.294** VA/lb	Típico
743	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.306** VA/lb	Típico
744	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.365** VA/lb	Típico
745	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.351** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
746	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.424** VA/lb	Típico
747	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.437** VA/lb	Típico
748	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Típico
749	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.533** VA/lb	Típico
750	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** VA/lb	Típico
751	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.726** VA/lb	Típico
752	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** VA/lb	Típico
753	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Típico
754	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.72** VA/lb	Típico
755	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.50** VA/lb	Típico
756	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.4** VA/lb	Típico
757	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**16.4** VA/lb	Típico
758	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Típico
759	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00719** W/lb	Típico
760	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0155** W/lb	Típico
761	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Típico
762	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Típico
763	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0565** W/lb	Típico
764	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0756** W/lb	Típico
765	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0976** W/lb	Típico
766	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.122** W/lb	Típico
767	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.150** W/lb	Típico
768	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.181** W/lb	Típico
769	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.216** W/lb	Típico
770	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Típico
771	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.299** W/lb	Típico
772	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Máximo garantizado
773	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.352** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
774	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Típico
775	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.423** W/lb	Típico
776	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Máximo garantizado
777	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.527** W/lb	Típico
778	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.525** W/lb	Típico
779	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.688** W/lb	Típico
780	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.876** W/lb	Típico
781	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00378** VA/lb	Típico
782	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0125** VA/lb	Típico
783	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0249** VA/lb	Típico
784	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0403** VA/lb	Típico
785	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** VA/lb	Típico
786	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0786** VA/lb	Típico
787	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Típico
788	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Típico
789	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** VA/lb	Típico
790	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.186** VA/lb	Típico
791	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.221** VA/lb	Típico
792	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.262** VA/lb	Típico
793	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.310** VA/lb	Típico
794	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.371** VA/lb	Típico
795	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.459** VA/lb	Típico
796	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.613** VA/lb	Típico
797	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** VA/lb	Típico
798	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.90** VA/lb	Típico
799	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Típico
800	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Típico
801	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
802	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0075** W/lb	Típico
803	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00757** W/lb	Típico
804	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Típico
805	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0165** W/lb	Típico
806	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0286** W/lb	Típico
807	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Típico
808	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Típico
809	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Típico
810	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0617** W/lb	Típico
811	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0620** W/lb	Típico
812	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0833** W/lb	Típico
813	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0828** W/lb	Típico
814	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Típico
815	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Típico
816	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Típico
817	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.134** W/lb	Típico
818	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.165** W/lb	Típico
819	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Típico
820	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.199** W/lb	Típico
821	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Típico
822	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Típico
823	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.240** W/lb	Típico
824	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Típico
825	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** W/lb	Típico
826	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** W/lb	Típico
827	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.330** W/lb	Típico
828	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Máximo garantizado
829	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
830	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Típico
831	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Típico
832	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.462** W/lb	Típico
833	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.463** W/lb	Típico
834	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Máximo garantizado
835	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.563** W/lb	Típico
836	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Típico
837	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Típico
838	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.719** W/lb	Típico
839	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.717** W/lb	Típico
840	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.898** W/lb	Típico
841	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.895** W/lb	Típico
842	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00398** VA/lb	Típico
843	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00418** VA/lb	Típico
844	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0138** VA/lb	Típico
845	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Típico
846	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** VA/lb	Típico
847	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** VA/lb	Típico
848	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0448** VA/lb	Típico
849	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0447** VA/lb	Típico
850	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0652** VA/lb	Típico
851	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0650** VA/lb	Típico
852	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0882** VA/lb	Típico
853	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Típico
854	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Típico
855	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Típico
856	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.144** VA/lb	Típico
857	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
858	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** VA/lb	Típico
859	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.177** VA/lb	Típico
860	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Típico
861	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Típico
862	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.259** VA/lb	Típico
863	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Típico
864	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Típico
865	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Típico
866	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Típico
867	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** VA/lb	Típico
868	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.452** VA/lb	Típico
869	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Típico
870	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Típico
871	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.572** VA/lb	Típico
872	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.783** VA/lb	Típico
873	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.788** VA/lb	Típico
874	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** VA/lb	Típico
875	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Típico
876	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.11** VA/lb	Típico
877	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.76** VA/lb	Típico
878	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Típico
879	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Típico
880	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00212** W/lb	Típico
881	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00789** W/lb	Típico
882	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0170** W/lb	Típico
883	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0293** W/lb	Típico
884	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0446** W/lb	Típico
885	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0631** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
886	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0847** W/lb	Típico
887	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.109** W/lb	Típico
888	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** W/lb	Típico
889	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.169** W/lb	Típico
890	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.204** W/lb	Típico
891	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.242** W/lb	Típico
892	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Típico
893	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.334** W/lb	Típico
894	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Máximo garantizado
895	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Típico
896	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Típico
897	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Típico
898	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Máximo garantizado
899	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.569** W/lb	Típico
900	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Típico
901	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.723** W/lb	Típico
902	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.899** W/lb	Típico
903	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00346** VA/lb	Típico
904	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Típico
905	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0233** VA/lb	Típico
906	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0383** VA/lb	Típico
907	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** VA/lb	Típico
908	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0770** VA/lb	Típico
909	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Típico
910	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.128** VA/lb	Típico
911	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Típico
912	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Típico
913	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
914	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Típico
915	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.327** VA/lb	Típico
916	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.396** VA/lb	Típico
917	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.498** VA/lb	Típico
918	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Típico
919	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** VA/lb	Típico
920	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.67** VA/lb	Típico
921	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Típico
922	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00251** W/lb	Típico
923	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00247** W/lb	Típico
924	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00921** W/lb	Típico
925	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Típico
926	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0199** W/lb	Típico
927	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0197** W/lb	Típico
928	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0338** W/lb	Típico
929	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0342** W/lb	Típico
930	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0518** W/lb	Típico
931	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0513** W/lb	Típico
932	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0728** W/lb	Típico
933	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0721** W/lb	Típico
934	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0971** W/lb	Típico
935	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0964** W/lb	Típico
936	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.125** W/lb	Típico
937	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.124** W/lb	Típico
938	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** W/lb	Típico
939	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.156** W/lb	Típico
940	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** W/lb	Típico
941	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.190** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
942	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** W/lb	Típico
943	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.229** W/lb	Típico
944	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Típico
945	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Típico
946	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.321** W/lb	Típico
947	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.322** W/lb	Típico
948	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.376** W/lb	Típico
949	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.375** W/lb	Típico
950	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Máximo garantizado
951	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Típico
952	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Típico
953	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.437** W/lb	Típico
954	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Típico
955	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.517** W/lb	Típico
956	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Máximo garantizado
957	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.627** W/lb	Típico
958	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.612** W/lb	Típico
959	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.625** W/lb	Típico
960	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.765** W/lb	Típico
961	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.776** W/lb	Típico
962	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.943** W/lb	Típico
963	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.921** W/lb	Típico
964	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00406** VA/lb	Típico
965	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00393** VA/lb	Típico
966	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Típico
967	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0132** VA/lb	Típico
968	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0270** VA/lb	Típico
969	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
970	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0443** VA/lb	Típico
971	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0440** VA/lb	Típico
972	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0648** VA/lb	Típico
973	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0651** VA/lb	Típico
974	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0889** VA/lb	Típico
975	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0893** VA/lb	Típico
976	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.117** VA/lb	Típico
977	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Típico
978	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.147** VA/lb	Típico
979	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.148** VA/lb	Típico
980	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** VA/lb	Típico
981	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.183** VA/lb	Típico
982	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.222** VA/lb	Típico
983	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** VA/lb	Típico
984	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.264** VA/lb	Típico
985	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** VA/lb	Típico
986	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** VA/lb	Típico
987	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** VA/lb	Típico
988	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.379** VA/lb	Típico
989	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Típico
990	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.444** VA/lb	Típico
991	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Típico
992	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.544** VA/lb	Típico
993	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.571** VA/lb	Típico
994	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.713** VA/lb	Típico
995	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.761** VA/lb	Típico
996	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** VA/lb	Típico
997	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.38** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
998	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Típico
999	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.16** VA/lb	Típico
1000	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.2** VA/lb	Típico
1001	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.4** VA/lb	Típico
1002	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00261** W/lb	Típico
1003	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00956** W/lb	Típico
1004	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Típico
1005	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0350** W/lb	Típico
1006	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Típico
1007	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0741** W/lb	Típico
1008	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0988** W/lb	Típico
1009	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Típico
1010	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Típico
1011	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.194** W/lb	Típico
1012	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.233** W/lb	Típico
1013	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.276** W/lb	Típico
1014	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.324** W/lb	Típico
1015	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.378** W/lb	Típico
1016	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Máximo garantizado
1017	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.439** W/lb	Típico
1018	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Típico
1019	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Típico
1020	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Máximo garantizado
1021	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.614** W/lb	Típico
1022	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.611** W/lb	Típico
1023	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Típico
1024	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.953** W/lb	Típico
1025	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00367** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1026	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** VA/lb	Típico
1027	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0253** VA/lb	Típico
1028	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0418** VA/lb	Típico
1029	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0618** VA/lb	Típico
1030	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0850** VA/lb	Típico
1031	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.112** VA/lb	Típico
1032	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.141** VA/lb	Típico
1033	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Típico
1034	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1 T (B)	**0.212** VA/lb	Típico
1035	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.254** VA/lb	Típico
1036	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.300** VA/lb	Típico
1037	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.354** VA/lb	Típico
1038	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.420** VA/lb	Típico
1039	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.509** VA/lb	Típico
1040	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.658** VA/lb	Típico
1041	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.04** VA/lb	Típico
1042	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.04** VA/lb	Típico
1043	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.8** VA/lb	Típico
1044	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00269** W/kg	Típico
1045	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01022** W/kg	Típico
1046	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0223** W/kg	Típico
1047	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0394** W/kg	Típico
1048	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0609** W/kg	Típico
1049	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0864** W/kg	Típico
1050	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1160** W/kg	Típico
1051	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1500** W/kg	Típico
1052	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1883** W/kg	Típico
1053	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.232** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1054	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.280** W/kg	Típico
1055	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.334** W/kg	Típico
1056	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.394** W/kg	Típico
1057	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.460** W/kg	Típico
1058	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.536** W/kg	Típico
1059	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Típico
1060	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.619** W/kg	Típico
1061	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Máximo garantizado
1062	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Típico
1063	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.730** W/kg	Típico
1064	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.893** W/kg	Típico
1065	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.242** W/kg	Típico
1066	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00314** W/kg	Típico
1067	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01202** W/kg	Típico
1068	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0264** W/kg	Típico
1069	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0462** W/kg	Típico
1070	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0712** W/kg	Típico
1071	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1010** W/kg	Típico
1072	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1359** W/kg	Típico
1073	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1761** W/kg	Típico
1074	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.2220** W/kg	Típico
1075	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.273** W/kg	Típico
1076	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.330** W/kg	Típico
1077	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.393** W/kg	Típico
1078	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.462** W/kg	Típico
1079	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** W/kg	Típico
1080	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.619** W/kg	Típico
1081	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1082	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** W/kg	Típico
1083	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Máximo garantizado
1084	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/kg	Típico
1085	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Típico
1086	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.007** W/kg	Típico
1087	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.362** W/kg	Típico

Propiedades a 60 Hz

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1088	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Típico
1089	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01276** W/kg	Típico
1090	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0276** W/kg	Típico
1091	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0482** W/kg	Típico
1092	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0745** W/kg	Típico
1093	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1060** W/kg	Típico
1094	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1437** W/kg	Típico
1095	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1873** W/kg	Típico
1096	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2368** W/kg	Típico
1097	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.293** W/kg	Típico
1098	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.355** W/kg	Típico
1099	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.422** W/kg	Típico
1100	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.496** W/kg	Típico
1101	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.577** W/kg	Típico
1102	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Típico
1103	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.650** W/kg	Típico
1104	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.764** W/kg	Típico
1105	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Máximo garantizado
1106	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1107	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.897** W/kg	Típico
1108	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.090** W/kg	Típico
1109	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.512** W/kg	Típico
1110	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00419** W/kg	Típico
1111	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00464** W/kg	Típico
1112	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01587** W/kg	Típico
1113	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Típico
1114	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0365** W/kg	Típico
1115	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0349** W/kg	Típico
1116	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0633** W/kg	Típico
1117	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0609** W/kg	Típico
1118	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0934** W/kg	Típico
1119	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0969** W/kg	Típico
1120	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1368** W/kg	Típico
1121	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1321** W/kg	Típico
1122	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1770** W/kg	Típico
1123	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1831** W/kg	Típico
1124	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.228** W/kg	Típico
1125	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.236** W/kg	Típico
1126	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.286** W/kg	Típico
1127	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.296** W/kg	Típico
1128	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.351** W/kg	Típico
1129	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.363** W/kg	Típico
1130	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.438** W/kg	Típico
1131	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.423** W/kg	Típico
1132	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.503** W/kg	Típico
1133	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.520** W/kg	Típico
1134	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.611** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1135	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.591** W/kg	Típico
1136	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.687** W/kg	Típico
1137	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.711** W/kg	Típico
1138	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Máximo garantizado
1139	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.822** W/kg	Típico
1140	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.796** W/kg	Típico
1141	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Típico
1142	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.916** W/kg	Típico
1143	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.952** W/kg	Típico
1144	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Máximo garantizado
1145	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Típico
1146	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.080** W/kg	Típico
1147	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.116** W/kg	Típico
1148	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.348** W/kg	Típico
1149	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.383** W/kg	Típico
1150	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.92** W/kg	Típico
1151	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.98** W/kg	Típico
1152	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00785** VA/kg	Típico
1153	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00844** VA/kg	Típico
1154	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0290** VA/kg	Típico
1155	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0275** VA/kg	Típico
1156	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0595** VA/kg	Típico
1157	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0575** VA/kg	Típico
1158	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0957** VA/kg	Típico
1159	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0976** VA/kg	Típico
1160	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1420** VA/kg	Típico
1161	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1406** VA/kg	Típico
1162	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1921** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1163	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1917** VA/kg	Típico
1164	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.249** VA/kg	Típico
1165	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.248** VA/kg	Típico
1166	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.311** VA/kg	Típico
1167	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.309** VA/kg	Típico
1168	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.380** VA/kg	Típico
1169	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Típico
1170	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.455** VA/kg	Típico
1171	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.451** VA/kg	Típico
1172	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.537** VA/kg	Típico
1173	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.531** VA/kg	Típico
1174	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.628** VA/kg	Típico
1175	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.621** VA/kg	Típico
1176	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** VA/kg	Típico
1177	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.725** VA/kg	Típico
1178	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.840** VA/kg	Típico
1179	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.853** VA/kg	Típico
1180	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.005** VA/kg	Típico
1181	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.996** VA/kg	Típico
1182	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.168** VA/kg	Típico
1183	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.209** VA/kg	Típico
1184	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.576** VA/kg	Típico
1185	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.581** VA/kg	Típico
1186	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.82** VA/kg	Típico
1187	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.69** VA/kg	Típico
1188	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.43** VA/kg	Típico
1189	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.70** VA/kg	Típico
1190	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00385** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1191	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01451** W/kg	Típico
1192	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Típico
1193	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0554** W/kg	Típico
1194	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0852** W/kg	Típico
1195	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1210** W/kg	Típico
1196	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1628** W/kg	Típico
1197	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.211** W/kg	Típico
1198	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.265** W/kg	Típico
1199	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.325** W/kg	Típico
1200	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.394** W/kg	Típico
1201	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.470** W/kg	Típico
1202	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.555** W/kg	Típico
1203	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.648** W/kg	Típico
1204	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Máximo garantizado
1205	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Típico
1206	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Típico
1207	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.867** W/kg	Típico
1208	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Máximo garantizado
1209	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Típico
1210	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.017** W/kg	Típico
1211	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.264** W/kg	Típico
1212	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.766** W/kg	Típico
1213	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00717** VA/kg	Típico
1214	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0250** VA/kg	Típico
1215	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0523** VA/kg	Típico
1216	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0873** VA/kg	Típico
1217	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1293** VA/kg	Típico
1218	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1776** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1219	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.233** VA/kg	Típico
1220	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** VA/kg	Típico
1221	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.367** VA/kg	Típico
1222	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** VA/kg	Típico
1223	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.551** VA/kg	Típico
1224	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.671** VA/kg	Típico
1225	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.819** VA/kg	Típico
1226	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.000** VA/kg	Típico
1227	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.225** VA/kg	Típico
1228	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.524** VA/kg	Típico
1229	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.04** VA/kg	Típico
1230	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.48** VA/kg	Típico
1231	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.19** VA/kg	Típico
1232	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** W/kg	Típico
1233	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00514** W/kg	Típico
1234	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01873** W/kg	Típico
1235	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01938** W/kg	Típico
1236	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0414** W/kg	Típico
1237	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0426** W/kg	Típico
1238	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0723** W/kg	Típico
1239	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0739** W/kg	Típico
1240	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1105** W/kg	Típico
1241	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1129** W/kg	Típico
1242	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1589** W/kg	Típico
1243	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1558** W/kg	Típico
1244	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.212** W/kg	Típico
1245	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.208** W/kg	Típico
1246	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.272** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1247	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.267** W/kg	Típico
1248	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.341** W/kg	Típico
1249	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.334** W/kg	Típico
1250	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.417** W/kg	Típico
1251	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.409** W/kg	Típico
1252	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.502** W/kg	Típico
1253	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.492** W/kg	Típico
1254	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.595** W/kg	Típico
1255	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.584** W/kg	Típico
1256	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.686** W/kg	Típico
1257	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.698** W/kg	Típico
1258	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.811** W/kg	Típico
1259	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.798** W/kg	Típico
1260	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Máximo garantizado
1261	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Típico
1262	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Típico
1263	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.924** W/kg	Típico
1264	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.080** W/kg	Típico
1265	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.064** W/kg	Típico
1266	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Máximo garantizado
1267	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.250** W/kg	Típico
1268	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Típico
1269	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.258** W/kg	Típico
1270	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.523** W/kg	Típico
1271	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.534** W/kg	Típico
1272	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.09** W/kg	Típico
1273	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.11** W/kg	Típico
1274	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00853** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1275	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00912** VA/kg	Típico
1276	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0319** VA/kg	Típico
1277	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0307** VA/kg	Típico
1278	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0645** VA/kg	Típico
1279	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0657** VA/kg	Típico
1280	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1071** VA/kg	Típico
1281	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1079** VA/kg	Típico
1282	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1574** VA/kg	Típico
1283	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1569** VA/kg	Típico
1284	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.214** VA/kg	Típico
1285	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.212** VA/kg	Típico
1286	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.278** VA/kg	Típico
1287	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.273** VA/kg	Típico
1288	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.347** VA/kg	Típico
1289	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.341** VA/kg	Típico
1290	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.424** VA/kg	Típico
1291	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.414** VA/kg	Típico
1292	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.507** VA/kg	Típico
1293	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.495** VA/kg	Típico
1294	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.597** VA/kg	Típico
1295	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.583** VA/kg	Típico
1296	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.680** VA/kg	Típico
1297	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.697** VA/kg	Típico
1298	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.809** VA/kg	Típico
1299	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.791** VA/kg	Típico
1300	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.915** VA/kg	Típico
1301	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.937** VA/kg	Típico
1302	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.092** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1303	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.069** VA/kg	Típico
1304	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.304** VA/kg	Típico
1305	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.268** VA/kg	Típico
1306	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.664** VA/kg	Típico
1307	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.665** VA/kg	Típico
1308	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.58** VA/kg	Típico
1309	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.75** VA/kg	Típico
1310	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.02** VA/kg	Típico
1311	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**9.82** VA/kg	Típico
1312	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00441** W/kg	Típico
1313	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Típico
1314	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0370** W/kg	Típico
1315	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0647** W/kg	Típico
1316	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0996** W/kg	Típico
1317	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1413** W/kg	Típico
1318	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1900** W/kg	Típico
1319	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.246** W/kg	Típico
1320	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.309** W/kg	Típico
1321	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.380** W/kg	Típico
1322	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.459** W/kg	Típico
1323	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.547** W/kg	Típico
1324	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.644** W/kg	Típico
1325	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.749** W/kg	Típico
1326	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Máximo garantizado
1327	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.865** W/kg	Típico
1328	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Típico
1329	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.994** W/kg	Típico
1330	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Máximo garantizado

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1331	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Típico
1332	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.154** W/kg	Típico
1333	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.405** W/kg	Típico
1334	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.876** W/kg	Típico
1335	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00683** VA/kg	Típico
1336	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0244** VA/kg	Típico
1337	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0518** VA/kg	Típico
1338	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0874** VA/kg	Típico
1339	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1306** VA/kg	Típico
1340	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1808** VA/kg	Típico
1341	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.238** VA/kg	Típico
1342	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.303** VA/kg	Típico
1343	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Típico
1344	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.463** VA/kg	Típico
1345	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.565** VA/kg	Típico
1346	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.685** VA/kg	Típico
1347	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.829** VA/kg	Típico
1348	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.999** VA/kg	Típico
1349	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.200** VA/kg	Típico
1350	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.453** VA/kg	Típico
1351	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.887** VA/kg	Típico
1352	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/kg	Típico
1353	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.15** VA/kg	Típico
1354	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00586** W/kg	Típico
1355	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00569** W/kg	Típico
1356	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0214** W/kg	Típico
1357	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0218** W/kg	Típico
1358	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0463** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1359	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** W/kg	Típico
1360	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0799** W/kg	Típico
1361	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0812** W/kg	Típico
1362	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1232** W/kg	Típico
1363	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1211** W/kg	Típico
1364	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1727** W/kg	Típico
1365	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1699** W/kg	Típico
1366	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.230** W/kg	Típico
1367	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.226** W/kg	Típico
1368	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.289** W/kg	Típico
1369	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** W/kg	Típico
1370	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.360** W/kg	Típico
1371	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.368** W/kg	Típico
1372	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.439** W/kg	Típico
1373	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** W/kg	Típico
1374	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.527** W/kg	Típico
1375	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.540** W/kg	Típico
1376	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.625** W/kg	Típico
1377	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.640** W/kg	Típico
1378	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.748** W/kg	Típico
1379	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** W/kg	Típico
1380	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.868** W/kg	Típico
1381	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.849** W/kg	Típico
1382	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Máximo garantizado
1383	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.999** W/kg	Típico
1384	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.982** W/kg	Típico
1385	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Típico
1386	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.149** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1387	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.126** W/kg	Típico
1388	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Máximo garantizado
1389	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.31** W/kg	Típico
1390	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.333** W/kg	Típico
1391	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.313** W/kg	Típico
1392	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.596** W/kg	Típico
1393	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.629** W/kg	Típico
1394	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.22** W/kg	Típico
1395	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.26** W/kg	Típico
1396	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00878** VA/kg	Típico
1397	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00946** VA/kg	Típico
1398	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0323** VA/kg	Típico
1399	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0311** VA/kg	Típico
1400	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0659** VA/kg	Típico
1401	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0647** VA/kg	Típico
1402	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1073** VA/kg	Típico
1403	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1083** VA/kg	Típico
1404	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1577** VA/kg	Típico
1405	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1584** VA/kg	Típico
1406	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Típico
1407	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Típico
1408	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.279** VA/kg	Típico
1409	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.280** VA/kg	Típico
1410	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.352** VA/kg	Típico
1411	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.350** VA/kg	Típico
1412	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.429** VA/kg	Típico
1413	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.431** VA/kg	Típico
1414	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.518** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1415	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.515** VA/kg	Típico
1416	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.609** VA/kg	Típico
1417	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.614** VA/kg	Típico
1418	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.720** VA/kg	Típico
1419	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.713** VA/kg	Típico
1420	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.830** VA/kg	Típico
1421	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.837** VA/kg	Típico
1422	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.960** VA/kg	Típico
1423	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.972** VA/kg	Típico
1424	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.120** VA/kg	Típico
1425	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.134** VA/kg	Típico
1426	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.331** VA/kg	Típico
1427	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.351** VA/kg	Típico
1428	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.683** VA/kg	Típico
1429	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.706** VA/kg	Típico
1430	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Típico
1431	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Típico
1432	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Típico
1433	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Típico
1434	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00487** W/kg	Típico
1435	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01871** W/kg	Típico
1436	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0413** W/kg	Típico
1437	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0720** W/kg	Típico
1438	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1103** W/kg	Típico
1439	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1559** W/kg	Típico
1440	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.209** W/kg	Típico
1441	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** W/kg	Típico
1442	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.337** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1443	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.413** W/kg	Típico
1444	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.498** W/kg	Típico
1445	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.592** W/kg	Típico
1446	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.696** W/kg	Típico
1447	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.809** W/kg	Típico
1448	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.99** W/kg	Máximo garantizado
1449	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Típico
1450	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Típico
1451	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.079** W/kg	Típico
1452	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Máximo garantizado
1453	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Típico
1454	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.252** W/kg	Típico
1455	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.506** W/kg	Típico
1456	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.02** W/kg	Típico
1457	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00741** VA/kg	Típico
1458	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0268** VA/kg	Típico
1459	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0566** VA/kg	Típico
1460	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0952** VA/kg	Típico
1461	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1416** VA/kg	Típico
1462	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1954** VA/kg	Típico
1463	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.257** VA/kg	Típico
1464	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.326** VA/kg	Típico
1465	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.405** VA/kg	Típico
1466	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.498** VA/kg	Típico
1467	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.605** VA/kg	Típico
1468	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.730** VA/kg	Típico
1469	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.877** VA/kg	Típico
1470	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.053** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1471	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.271** VA/kg	Típico
1472	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.566** VA/kg	Típico
1473	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.05** VA/kg	Típico
1474	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.31** VA/kg	Típico
1475	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.25** VA/kg	Típico
1476	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00182** W/lb	Típico
1477	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00688** W/lb	Típico
1478	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Típico
1479	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Típico
1480	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0409** W/lb	Típico
1481	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0584** W/lb	Típico
1482	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0788** W/lb	Típico
1483	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Típico
1484	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Típico
1485	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.158** W/lb	Típico
1486	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.191** W/lb	Típico
1487	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** W/lb	Típico
1488	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.269** W/lb	Típico
1489	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.317** W/lb	Típico
1490	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Máximo garantizado
1491	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Típico
1492	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Típico
1493	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.451** W/lb	Típico
1494	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.609** W/lb	Máximo garantizado
1495	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Típico
1496	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Típico
1497	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Típico
1498	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.00** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1499	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** VA/lb	Típico
1500	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0164** VA/lb	Típico
1501	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0330** VA/lb	Típico
1502	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** VA/lb	Típico
1503	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0765** VA/lb	Típico
1504	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.102** VA/lb	Típico
1505	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Típico
1506	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Típico
1507	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.196** VA/lb	Típico
1508	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.234** VA/lb	Típico
1509	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.277** VA/lb	Típico
1510	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.328** VA/lb	Típico
1511	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.390** VA/lb	Típico
1512	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.474** VA/lb	Típico
1513	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** VA/lb	Típico
1514	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.853** VA/lb	Típico
1515	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** VA/lb	Típico
1516	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.17** VA/lb	Típico
1517	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.3** VA/lb	Típico
1518	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00193** W/lb	Típico
1519	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00716** W/lb	Típico
1520	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0156** W/lb	Típico
1521	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0269** W/lb	Típico
1522	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0412** W/lb	Típico
1523	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0585** W/lb	Típico
1524	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0789** W/lb	Típico
1525	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Típico
1526	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1527	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.159** W/lb	Típico
1528	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.192** W/lb	Típico
1529	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.230** W/lb	Típico
1530	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.271** W/lb	Típico
1531	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.320** W/lb	Típico
1532	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Máximo garantizado
1533	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Típico
1534	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Típico
1535	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.459** W/lb	Típico
1536	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.620** W/lb	Máximo garantizado
1537	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Típico
1538	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Típico
1539	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.807** W/lb	Típico
1540	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.06** W/lb	Típico
1541	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00426** VA/lb	Típico
1542	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0142** VA/lb	Típico
1543	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Típico
1544	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Típico
1545	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0655** VA/lb	Típico
1546	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0879** VA/lb	Típico
1547	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** VA/lb	Típico
1548	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.140** VA/lb	Típico
1549	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.171** VA/lb	Típico
1550	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.205** VA/lb	Típico
1551	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.243** VA/lb	Típico
1552	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Típico
1553	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Típico
1554	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.416** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1555	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.531** VA/lb	Típico
1556	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.749** VA/lb	Típico
1557	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** VA/lb	Típico
1558	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.66** VA/lb	Típico
1559	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.5** VA/lb	Típico
1560	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00192** W/lb	Típico
1561	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00201** W/lb	Típico
1562	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00742** W/lb	Típico
1563	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00762** W/lb	Típico
1564	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0167** W/lb	Típico
1565	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0163** W/lb	Típico
1566	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0291** W/lb	Típico
1567	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Típico
1568	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0447** W/lb	Típico
1569	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0438** W/lb	Típico
1570	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Típico
1571	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0636** W/lb	Típico
1572	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0858** W/lb	Típico
1573	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0834** W/lb	Típico
1574	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Típico
1575	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.111** W/lb	Típico
1576	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.140** W/lb	Típico
1577	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Típico
1578	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.172** W/lb	Típico
1579	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Típico
1580	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Típico
1581	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.207** W/lb	Típico
1582	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.246** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1583	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Típico
1584	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Típico
1585	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.291** W/lb	Típico
1586	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.341** W/lb	Típico
1587	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Típico
1588	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.445** W/lb	Máximo garantizado
1589	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Típico
1590	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.394** W/lb	Típico
1591	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.402** W/lb	Típico
1592	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.467** W/lb	Típico
1593	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.481** W/lb	Típico
1594	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.700** W/lb	Máximo garantizado
1595	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.581** W/lb	Típico
1596	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.585** W/lb	Típico
1597	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.598** W/lb	Típico
1598	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.773** W/lb	Típico
1599	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.801** W/lb	Típico
1600	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.03** W/lb	Típico
1601	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.999** W/lb	Típico
1602	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00504** VA/lb	Típico
1603	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00560** VA/lb	Típico
1604	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0186** VA/lb	Típico
1605	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Típico
1606	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0369** VA/lb	Típico
1607	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** VA/lb	Típico
1608	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0592** VA/lb	Típico
1609	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0555** VA/lb	Típico
1610	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0799** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1611	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0846** VA/lb	Típico
1612	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.107** VA/lb	Típico
1613	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Típico
1614	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.144** VA/lb	Típico
1615	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.137** VA/lb	Típico
1616	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** VA/lb	Típico
1617	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.179** VA/lb	Típico
1618	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** VA/lb	Típico
1619	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Típico
1620	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.246** VA/lb	Típico
1621	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.259** VA/lb	Típico
1622	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.306** VA/lb	Típico
1623	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.291** VA/lb	Típico
1624	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.360** VA/lb	Típico
1625	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.343** VA/lb	Típico
1626	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.406** VA/lb	Típico
1627	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.429** VA/lb	Típico
1628	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.489** VA/lb	Típico
1629	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.511** VA/lb	Típico
1630	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.645** VA/lb	Típico
1631	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.612** VA/lb	Típico
1632	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.839** VA/lb	Típico
1633	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Típico
1634	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Típico
1635	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** VA/lb	Típico
1636	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.84** VA/lb	Típico
1637	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.90** VA/lb	Típico
1638	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.7** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1639	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Típico
1640	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00202** W/lb	Típico
1641	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00753** W/lb	Típico
1642	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Típico
1643	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Típico
1644	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Típico
1645	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Típico
1646	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0836** W/lb	Típico
1647	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Típico
1648	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Típico
1649	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.167** W/lb	Típico
1650	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.202** W/lb	Típico
1651	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.241** W/lb	Típico
1652	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Típico
1653	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.335** W/lb	Típico
1654	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.405** W/lb	Máximo garantizado
1655	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Típico
1656	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Típico
1657	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.473** W/lb	Típico
1658	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.610** W/lb	Máximo garantizado
1659	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Típico
1660	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Típico
1661	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.784** W/lb	Típico
1662	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Típico
1663	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00493** VA/lb	Típico
1664	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0165** VA/lb	Típico
1665	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0332** VA/lb	Típico
1666	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0536** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1667	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0772** VA/lb	Típico
1668	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.104** VA/lb	Típico
1669	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.133** VA/lb	Típico
1670	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** VA/lb	Típico
1671	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.200** VA/lb	Típico
1672	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.240** VA/lb	Típico
1673	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.284** VA/lb	Típico
1674	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.336** VA/lb	Típico
1675	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.399** VA/lb	Típico
1676	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.483** VA/lb	Típico
1677	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.610** VA/lb	Típico
1678	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Típico
1679	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Típico
1680	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.92** VA/lb	Típico
1681	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Típico
1682	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Típico
1683	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00735** W/lb	Típico
1684	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0161** W/lb	Típico
1685	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Típico
1686	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0428** W/lb	Típico
1687	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.061** W/lb	Típico
1688	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0822** W/lb	Típico
1689	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Típico
1690	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Típico
1691	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Típico
1692	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Típico
1693	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Típico
1694	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1695	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.333** W/lb	Típico
1696	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.410** W/lb	Máximo garantizado
1697	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Típico
1698	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Típico
1699	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.472** W/lb	Típico
1700	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Máximo garantizado
1701	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Típico
1702	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Típico
1703	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.795** W/lb	Típico
1704	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Típico
1705	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00414** VA/lb	Típico
1706	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0140** VA/lb	Típico
1707	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0281** VA/lb	Típico
1708	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Típico
1709	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Típico
1710	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0890** VA/lb	Típico
1711	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Típico
1712	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Típico
1713	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Típico
1714	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.211** VA/lb	Típico
1715	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.251** VA/lb	Típico
1716	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.298** VA/lb	Típico
1717	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.356** VA/lb	Típico
1718	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.433** VA/lb	Típico
1719	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Típico
1720	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.774** VA/lb	Típico
1721	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** VA/lb	Típico
1722	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.81** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1723	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Típico
1724	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Típico
1725	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00734** W/lb	Típico
1726	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0160** W/lb	Típico
1727	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Típico
1728	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0429** W/lb	Típico
1729	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0611** W/lb	Típico
1730	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0824** W/lb	Típico
1731	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Típico
1732	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Típico
1733	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Típico
1734	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Típico
1735	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Típico
1736	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Típico
1737	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Típico
1738	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Máximo garantizado
1739	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Típico
1740	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Típico
1741	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Típico
1742	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.580** W/lb	Máximo garantizado
1743	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Típico
1744	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Típico
1745	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.767** W/lb	Típico
1746	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.01** W/lb	Típico
1747	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00463** VA/lb	Típico
1748	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0156** VA/lb	Típico
1749	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0314** VA/lb	Típico
1750	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0510** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1751	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0737** VA/lb	Típico
1752	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0991** VA/lb	Típico
1753	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.127** VA/lb	Típico
1754	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.158** VA/lb	Típico
1755	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.192** VA/lb	Típico
1756	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.230** VA/lb	Típico
1757	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.273** VA/lb	Típico
1758	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.323** VA/lb	Típico
1759	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.383** VA/lb	Típico
1760	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.463** VA/lb	Típico
1761	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Típico
1762	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.803** VA/lb	Típico
1763	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** VA/lb	Típico
1764	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.64** VA/lb	Típico
1765	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Típico
1766	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00249** W/lb	Típico
1767	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00242** W/lb	Típico
1768	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00935** W/lb	Típico
1769	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Típico
1770	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Típico
1771	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Típico
1772	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0346** W/lb	Típico
1773	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0347** W/lb	Típico
1774	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Típico
1775	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0531** W/lb	Típico
1776	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0742** W/lb	Típico
1777	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0748** W/lb	Típico
1778	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.100** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1779	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0990** W/lb	Típico
1780	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Típico
1781	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Típico
1782	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Típico
1783	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.162** W/lb	Típico
1784	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.195** W/lb	Típico
1785	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Típico
1786	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.239** W/lb	Típico
1787	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.236** W/lb	Típico
1788	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.281** W/lb	Típico
1789	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.285** W/lb	Típico
1790	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.333** W/lb	Típico
1791	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.336** W/lb	Típico
1792	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.395** W/lb	Típico
1793	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.391** W/lb	Típico
1794	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Máximo garantizado
1795	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.460** W/lb	Típico
1796	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.462** W/lb	Típico
1797	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.463** W/lb	Típico
1798	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.546** W/lb	Típico
1799	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.550** W/lb	Típico
1800	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Máximo garantizado
1801	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.666** W/lb	Típico
1802	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.673** W/lb	Típico
1803	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.670** W/lb	Típico
1804	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.845** W/lb	Típico
1805	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.872** W/lb	Típico
1806	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.090** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1807	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.990** W/lb	Típico
1808	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00524** VA/lb	Típico
1809	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/lb	Típico
1810	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0176** VA/lb	Típico
1811	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0192** VA/lb	Típico
1812	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0354** VA/lb	Típico
1813	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0381** VA/lb	Típico
1814	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0613** VA/lb	Típico
1815	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0574** VA/lb	Típico
1816	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Típico
1817	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0881** VA/lb	Típico
1818	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.118** VA/lb	Típico
1819	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Típico
1820	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Típico
1821	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.145** VA/lb	Típico
1822	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.181** VA/lb	Típico
1823	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.189** VA/lb	Típico
1824	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.221** VA/lb	Típico
1825	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Típico
1826	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.265** VA/lb	Típico
1827	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Típico
1828	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.316** VA/lb	Típico
1829	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.329** VA/lb	Típico
1830	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.374** VA/lb	Típico
1831	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.389** VA/lb	Típico
1832	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.445** VA/lb	Típico
1833	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** VA/lb	Típico
1834	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.553** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1835	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** VA/lb	Típico
1836	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.694** VA/lb	Típico
1837	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.669** VA/lb	Típico
1838	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.883** VA/lb	Típico
1839	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.901** VA/lb	Típico
1840	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** VA/lb	Típico
1841	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** VA/lb	Típico
1842	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.25** VA/lb	Típico
1843	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.52** VA/lb	Típico
1844	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.1** VA/lb	Típico
1845	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**20.0** VA/lb	Típico
1846	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00256** W/lb	Típico
1847	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00953** W/lb	Típico
1848	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Típico
1849	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0351** W/lb	Típico
1850	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0532** W/lb	Típico
1851	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0747** W/lb	Típico
1852	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0998** W/lb	Típico
1853	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Típico
1854	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.161** W/lb	Típico
1855	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Típico
1856	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.238** W/lb	Típico
1857	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.284** W/lb	Típico
1858	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.335** W/lb	Típico
1859	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.393** W/lb	Típico
1860	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Máximo garantizado
1861	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Típico
1862	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1863	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.551** W/lb	Típico
1864	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Máximo garantizado
1865	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Típico
1866	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Típico
1867	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.881** W/lb	Típico
1868	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.11** W/lb	Típico
1869	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.0047** VA/lb	Típico
1870	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0157** VA/lb	Típico
1871	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0315** VA/lb	Típico
1872	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0511** VA/lb	Típico
1873	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0740** VA/lb	Típico
1874	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Típico
1875	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** VA/lb	Típico
1876	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Típico
1877	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.199** VA/lb	Típico
1878	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.239** VA/lb	Típico
1879	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.285** VA/lb	Típico
1880	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.337** VA/lb	Típico
1881	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.398** VA/lb	Típico
1882	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.475** VA/lb	Típico
1883	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.583** VA/lb	Típico
1884	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.769** VA/lb	Típico
1885	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Típico
1886	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.53** VA/lb	Típico
1887	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.4** VA/lb	Típico
1888	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00260** W/lb	Típico
1889	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00259** W/lb	Típico
1890	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0101** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1891	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0100** W/lb	Típico
1892	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0219** W/lb	Típico
1893	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0220** W/lb	Típico
1894	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Típico
1895	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Típico
1896	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0580** W/lb	Típico
1897	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** W/lb	Típico
1898	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0823** W/lb	Típico
1899	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0819** W/lb	Típico
1900	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** W/lb	Típico
1901	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.111** W/lb	Típico
1902	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** W/lb	Típico
1903	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** W/lb	Típico
1904	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.180** W/lb	Típico
1905	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** W/lb	Típico
1906	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.220** W/lb	Típico
1907	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.218** W/lb	Típico
1908	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.263** W/lb	Típico
1909	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** W/lb	Típico
1910	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** W/lb	Típico
1911	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.317** W/lb	Típico
1912	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** W/lb	Típico
1913	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/lb	Típico
1914	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/lb	Típico
1915	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.438** W/lb	Típico
1916	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Máximo garantizado
1917	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Típico
1918	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1919	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Típico
1920	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Típico
1921	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.605** W/lb	Típico
1922	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Máximo garantizado
1923	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Típico
1924	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Típico
1925	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.733** W/lb	Típico
1926	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.930** W/lb	Típico
1927	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.925** W/lb	Típico
1928	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Típico
1929	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Típico
1930	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00496** VA/lb	Típico
1931	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00521** VA/lb	Típico
1932	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0174** VA/lb	Típico
1933	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Típico
1934	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0347** VA/lb	Típico
1935	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0348** VA/lb	Típico
1936	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0567** VA/lb	Típico
1937	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0569** VA/lb	Típico
1938	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Típico
1939	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0827** VA/lb	Típico
1940	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Típico
1941	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Típico
1942	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Típico
1943	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Típico
1944	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.185** VA/lb	Típico
1945	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.186** VA/lb	Típico
1946	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.228** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1947	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.229** VA/lb	Típico
1948	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Típico
1949	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.276** VA/lb	Típico
1950	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** VA/lb	Típico
1951	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.332** VA/lb	Típico
1952	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Típico
1953	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Típico
1954	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.474** VA/lb	Típico
1955	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.476** VA/lb	Típico
1956	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Típico
1957	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.580** VA/lb	Típico
1958	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.722** VA/lb	Típico
1959	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.733** VA/lb	Típico
1960	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.980** VA/lb	Típico
1961	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.975** VA/lb	Típico
1962	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.65** VA/lb	Típico
1963	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.78** VA/lb	Típico
1964	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.99** VA/lb	Típico
1965	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.57** VA/lb	Típico
1966	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.8** VA/lb	Típico
1967	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Típico
1968	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00281** W/lb	Típico
1969	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0105** W/lb	Típico
1970	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** W/lb	Típico
1971	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0391** W/lb	Típico
1972	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0596** W/lb	Típico
1973	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.084** W/lb	Típico
1974	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1975	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** W/lb	Típico
1976	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** W/lb	Típico
1977	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.224** W/lb	Típico
1978	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.271** W/lb	Típico
1979	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.320** W/lb	Típico
1980	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.377** W/lb	Típico
1981	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.440** W/lb	Típico
1982	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Máximo garantizado
1983	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Típico
1984	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Típico
1985	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Típico
1986	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Máximo garantizado
1987	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Típico
1988	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Típico
1989	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.931** W/lb	Típico
1990	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Típico
1991	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** VA/lb	Típico
1992	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0147** VA/lb	Típico
1993	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0299** VA/lb	Típico
1994	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0494** VA/lb	Típico
1995	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** VA/lb	Típico
1996	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Típico
1997	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Típico
1998	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** VA/lb	Típico
1999	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Típico
2000	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.249** VA/lb	Típico
2001	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.303** VA/lb	Típico
2002	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.357** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
2003	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.424** VA/lb	Típico
2004	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.510** VA/lb	Típico
2005	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.635** VA/lb	Típico
2006	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.862** VA/lb	Típico
2007	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.49** VA/lb	Típico
2008	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.46** VA/lb	Típico
2009	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Típico
2010	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00329** W/lb	Típico
2011	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00334** W/lb	Típico
2012	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** W/lb	Típico
2013	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0123** W/lb	Típico
2014	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** W/lb	Típico
2015	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0265** W/lb	Típico
2016	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/lb	Típico
2017	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0453** W/lb	Típico
2018	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0687** W/lb	Típico
2019	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0694** W/lb	Típico
2020	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0973** W/lb	Típico
2021	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0964** W/lb	Típico
2022	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** W/lb	Típico
2023	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.129** W/lb	Típico
2024	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** W/lb	Típico
2025	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** W/lb	Típico
2026	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.207** W/lb	Típico
2027	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.208** W/lb	Típico
2028	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.253** W/lb	Típico
2029	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.254** W/lb	Típico
2030	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
2031	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Típico
2032	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.363** W/lb	Típico
2033	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.362** W/lb	Típico
2034	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.427** W/lb	Típico
2035	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.425** W/lb	Típico
2036	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.496** W/lb	Típico
2037	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.498** W/lb	Típico
2038	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Máximo garantizado
2039	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Típico
2040	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Típico
2041	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.578** W/lb	Típico
2042	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** W/lb	Típico
2043	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.676** W/lb	Típico
2044	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Máximo garantizado
2045	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Típico
2046	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Típico
2047	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Típico
2048	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.02** W/lb	Típico
2049	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.00** W/lb	Típico
2050	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.22** W/lb	Típico
2051	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.19** W/lb	Típico
2052	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00516** VA/lb	Típico
2053	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00499** VA/lb	Típico
2054	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0173** VA/lb	Típico
2055	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0169** VA/lb	Típico
2056	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** VA/lb	Típico
2057	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0346** VA/lb	Típico
2058	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0572** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
2059	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0576** VA/lb	Típico
2060	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0848** VA/lb	Típico
2061	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** VA/lb	Típico
2062	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Típico
2063	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Típico
2064	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Típico
2065	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.153** VA/lb	Típico
2066	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Típico
2067	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Típico
2068	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.239** VA/lb	Típico
2069	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.238** VA/lb	Típico
2070	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.288** VA/lb	Típico
2071	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.290** VA/lb	Típico
2072	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.345** VA/lb	Típico
2073	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.348** VA/lb	Típico
2074	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.409** VA/lb	Típico
2075	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.414** VA/lb	Típico
2076	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.493** VA/lb	Típico
2077	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.484** VA/lb	Típico
2078	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.591** VA/lb	Típico
2079	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Típico
2080	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.734** VA/lb	Típico
2081	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.699** VA/lb	Típico
2082	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.904** VA/lb	Típico
2083	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.965** VA/lb	Típico
2084	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.71** VA/lb	Típico
2085	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Típico
2086	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.13** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
2087	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**5.01** VA/lb	Típico
2088	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Típico
2089	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.2** VA/lb	Típico
2090	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00343** W/lb	Típico
2091	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0129** W/lb	Típico
2092	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** W/lb	Típico
2093	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0470** W/lb	Típico
2094	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0709** W/lb	Típico
2095	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0994** W/lb	Típico
2096	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.132** W/lb	Típico
2097	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** W/lb	Típico
2098	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.212** W/lb	Típico
2099	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.258** W/lb	Típico
2100	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.310** W/lb	Típico
2101	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.368** W/lb	Típico
2102	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.431** W/lb	Típico
2103	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.501** W/lb	Típico
2104	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Máximo garantizado
2105	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Típico
2106	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Típico
2107	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.677** W/lb	Típico
2108	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Máximo garantizado
2109	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Típico
2110	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Típico
2111	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.010** W/lb	Típico
2112	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.24** W/lb	Típico
2113	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00471** VA/lb	Típico
2114	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0161** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
2115	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0331** VA/lb	Típico
2116	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0549** VA/lb	Típico
2117	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** VA/lb	Típico
2118	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Típico
2119	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Típico
2120	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.187** VA/lb	Típico
2121	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Típico
2122	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1 T (B)	**0.279** VA/lb	Típico
2123	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.334** VA/lb	Típico
2124	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** VA/lb	Típico
2125	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.465** VA/lb	Típico
2126	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.549** VA/lb	Típico
2127	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.661** VA/lb	Típico
2128	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.842** VA/lb	Típico
2129	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** VA/lb	Típico
2130	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.70** VA/lb	Típico
2131	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potencia aparente específica de excitación	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.6** VA/lb	Típico
2132	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00358** W/kg	Típico
2133	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01359** W/kg	Típico
2134	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** W/kg	Típico
2135	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0527** W/kg	Típico
2136	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** W/kg	Típico
2137	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1152** W/kg	Típico
2138	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1546** W/kg	Típico
2139	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1997** W/kg	Típico
2140	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2510** W/kg	Típico
2141	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.309** W/kg	Típico
2142	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.373** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
2143	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.445** W/kg	Típico
2144	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.525** W/kg	Típico
2145	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.613** W/kg	Típico
2146	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Típico
2147	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.711** W/kg	Típico
2148	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.819** W/kg	Típico
2149	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Máximo garantizado
2150	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Típico
2151	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.961** W/kg	Típico
2152	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.165** W/kg	Típico
2153	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.594** W/kg	Típico
2154	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Típico
2155	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01620** W/kg	Típico
2156	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0356** W/kg	Típico
2157	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0624** W/kg	Típico
2158	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0958** W/kg	Típico
2159	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1358** W/kg	Típico
2160	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1825** W/kg	Típico
2161	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.2360** W/kg	Típico
2162	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2970** W/kg	Típico
2163	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.365** W/kg	Típico
2164	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.441** W/kg	Típico
2165	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.525** W/kg	Típico
2166	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.616** W/kg	Típico
2167	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.715** W/kg	Típico
2168	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Típico
2169	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.825** W/kg	Típico
2170	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.945** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
2171	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Máximo garantizado
2172	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Típico
2173	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.099** W/kg	Típico
2174	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.323** W/kg	Típico
2175	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.773** W/kg	Típico

Otras propiedades

No se indica la frecuencia por separado

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
2176	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantizado
2177	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Típico
2178	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.880** T	Mínimo garantizado
2179	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.917** T	Típico
2180	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.880** T	Mínimo garantizado
2181	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.916** T	Típico
2182	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.880** T	Mínimo garantizado
2183	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.918** T	Típico
2184	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.880** T	Mínimo garantizado
2185	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.918** T	Típico
2186	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.890** T	Mínimo garantizado
2187	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.920** T	Típico
2188	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.880** T	Mínimo garantizado
2189	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.917** T	Típico
2190	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Mínimo garantizado
2191	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Típico
2192	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Mínimo garantizado
2193	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Típico
2194	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Mínimo garantizado
2195	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
2196	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Mínimo garantizado
2197	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Típico
2198	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Mínimo garantizado
2199	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Típico
2200	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Mínimo garantizado
2201	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Típico
2202	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Mínimo garantizado
2203	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Típico
2204	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Mínimo garantizado
2205	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Inducción magnética	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Típico
2206	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantizado
2207	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.91** T	Típico
2208	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantizado
2209	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Inducción magnética	H = 800 A/m	**1.91** T	Típico

Fuentes de los fabricantes y condiciones de ensayo

Consulte las referencias de tablas y filas para identificar las condiciones de ensayo originales.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels

Revisión May 2021 (printed, back cover) Documento oficial

PDF, página 8 · **Filas de datos 473, 475-476, 479-480, 482, 485-486, 488, 490, 493, 495-496, 498, 503-504, 509, 511-512, 678, 681, 683-684, 686, 689-690, 693, 695-696, 699-700, 702, 705, 707, 710, 713, 716, 719, 800, 802, 804, 807-808, 811-812, 815-816, 819, 821, 823-824, 826, 830, 833, 835, 839, 841, 922, 924, 927-928, 931, 933, 935, 937-938, 941, 943, 945-946, 949, 953-954, 958, 960, 962, 1561, 1563-1564, 1566, 1568, 1571-1572, 1575-1576, 1578, 1581-1582, 1585-1586, 1591, 1593, 1597, 1599-1600, 1766, 1768, 1771-1772, 1775, 1777-1778, 1780, 1783, 1785-1786, 1789, 1791-1792, 1797, 1799, 1802, 1805-1806, 1888, 1891-1892, 1895, 1897-1898, 1901, 1903-1904, 1906, 1909, 1911, 1913, 1915, 1919-1920, 1925, 1927-1928, 2011, 2013, 2015, 2017-2018, 2021, 2023-2024, 2026, 2028, 2030, 2033, 2035-2036, 2041, 2043, 2047, 2049-2050**

Páginas y métodos de ensayo Typical core loss · Epstein según ASTM A343

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, página 8 · **Filas de datos 474, 477-478, 481, 483-484, 487, 489, 491-492, 494, 497, 499, 502, 505, 507, 510, 513, 679-680, 682, 685, 687-688, 691-692, 694, 697-698, 701, 703-704, 708, 711, 715, 717-718, 801, 803, 805-806, 809-810, 813-814, 817-818, 820, 822, 825, 827, 829, 832, 836, 838, 840, 923, 925-926, 929-930, 932, 934, 936, 939-940, 942, 944, 947-948, 952, 955, 959, 961, 963, 1560, 1562, 1565, 1567, 1569-1570, 1573-1574, 1577, 1579-1580, 1583-1584, 1587, 1589, 1592, 1595, 1598, 1601, 1767, 1769-1770, 1773-1774, 1776, 1779, 1781-1782, 1784, 1787-1788, 1790, 1793, 1796, 1798, 1801, 1804, 1807, 1889-1890, 1893-1894, 1896, 1899-1900, 1902, 1905, 1907-1908, 1910, 1912, 1914, 1918, 1921, 1923, 1926, 1929, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019-2020, 2022, 2025, 2027, 2029, 2031-2032, 2034, 2037, 2039, 2042, 2046, 2048, 2051**

Páginas y métodos de ensayo Typical core loss · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, página 3 · **Filas de datos 500, 506, 706, 712, 828, 834, 950, 956, 1588, 1594, 1794, 1800, 1916, 1922, 2038, 2044**

Páginas y métodos de ensayo TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, página 3 · **Filas de datos 501, 508, 709, 714, 831, 837, 951, 957, 1590, 1596, 1795, 1803, 1917, 1924, 2040, 2045**

Páginas y métodos de ensayo TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, página 9 · **Filas de datos 514, 517-518, 521-522, 524, 527, 529-530, 532, 534, 537, 539, 541-542, 544, 547-548, 550, 721, 723, 725, 727, 729-730, 733, 735-736, 739-740, 743-744, 747-748, 750, 752, 755-756, 843-844, 847, 849, 851-852, 855-856, 859, 861, 863-864, 866, 869-870, 872, 875-876, 879, 964, 966, 968, 970, 973, 975-976, 979, 981-982, 985-986, 988, 991, 993, 995, 997, 999-1000, 1603-1604, 1606, 1608, 1611, 1613-1614, 1617-1618, 1621-1622, 1624, 1627, 1629-1630, 1633-1634, 1636, 1639, 1809, 1811, 1813-1814, 1817-1818, 1820, 1823, 1825, 1827, 1829, 1831, 1833-1834, 1836, 1838, 1841-1842, 1844, 1931-1932, 1935-1936, 1939, 1941-1942, 1944, 1946, 1949-1950, 1952, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963-1964, 1966, 2052, 2054, 2056, 2059-2060, 2062, 2065-2066, 2068, 2071, 2073, 2075-2076, 2078, 2080, 2083-2084, 2087, 2089**

Páginas y métodos de ensayo Typical RMS exciting power · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, página 9 · **Filas de datos 515-516, 519-520, 523, 525-526, 528, 531, 533, 535-536, 538, 540, 543, 545-546, 549, 551, 720, 722, 724, 726, 728, 731-732, 734, 737-738, 741-742, 745-746, 749, 751, 753-754, 757, 842, 845-846, 848, 850, 853-854, 857-858, 860, 862, 865, 867-868, 871, 873-874, 877-878, 965, 967, 969, 971-972, 974, 977-978, 980, 983-984, 987, 989-990, 992, 994, 996, 998, 1001, 1602, 1605, 1607, 1609-1610, 1612, 1615-1616, 1619-1620, 1623, 1625-1626, 1628, 1631-1632, 1635, 1637-1638, 1808, 1810, 1812, 1815-1816, 1819, 1821-1822, 1824, 1826, 1828, 1830, 1832, 1835, 1837, 1839-1840, 1843, 1845, 1930, 1933-1934, 1937-1938, 1940, 1943, 1945, 1947-1948, 1951, 1953-1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1965, 1967, 2053, 2055,**

2057-2058, 2061, 2063-2064, 2067, 2069-2070, 2072, 2074, 2077, 2079, 2081-2082, 2085-2086, 2088
Páginas y métodos de ensayo Typical RMS exciting power · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels
Revisión October 2023 (printed, back cover) Documento oficial

PDF, página 11 · **Filas de datos 389-402, 404, 406, 408, 410-411, 431-444, 447-448, 450, 452-453, 552-565, 568-569, 571, 573-574, 636-649, 651, 653, 655, 657-658, 1476-1489, 1492-1493, 1495, 1497-1498, 1518-1531, 1534-1535, 1538-1540, 1640-1653, 1655, 1657, 1660-1662, 1724-1737, 1739, 1741, 1744-1746**
Páginas y métodos de ensayo Table 8 – Typical core loss · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, página 3 · **Filas de datos 403, 407, 445, 449, 566, 570, 608, 612, 650, 654, 772, 776, 894, 898, 1016, 1020, 1490, 1494, 1532, 1536, 1654, 1658, 1696, 1700, 1738, 1742, 1860, 1864, 1982, 1986, 2104, 2108**
Páginas y métodos de ensayo TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, página 4 · **Filas de datos 405, 409, 446, 451, 567, 572, 610, 614, 652, 656, 773, 778, 895, 900, 1018, 1021, 1491, 1496, 1533, 1537, 1656, 1659, 1697, 1702, 1740, 1743, 1861, 1866, 1983, 1988, 2106, 2110**
Páginas y métodos de ensayo TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, página 13 · **Filas de datos 412-430, 454-472, 575-593, 659-677, 1499-1517, 1541-1559, 1663-1681, 1747-1765**
Páginas y métodos de ensayo Table 10 – Typical RMS exciting power · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, página 12 · **Filas de datos 594-607, 609, 611, 613, 615-616, 758-771, 774-775, 777, 779-780, 880-893, 896-897, 899, 901-902, 1002-1015, 1017, 1019, 1022-1024, 1682-1695, 1698-1699, 1701, 1703-1704, 1846-1859, 1862-1863, 1865, 1867-1868, 1968-1981, 1984-1985, 1987, 1989-1990, 2090-2103, 2105, 2107, 2109, 2111-2112**
Páginas y métodos de ensayo Table 9 – Typical core loss · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, página 14 · **Filas de datos 617-635, 781-799, 903-921, 1025-1043, 1705-1723, 1869-1887, 1991-2009, 2113-2131**
Páginas y métodos de ensayo Table 11 – Typical RMS exciting power · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, página 3 · **Filas de datos 2190, 2192, 2194, 2196, 2198, 2200**
Páginas y métodos de ensayo TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.0 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF, página 4 · **Filas de datos 2191, 2193, 2195, 2197, 2199, 2201**
Páginas y métodos de ensayo TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.4 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF, página 3 · **Filas de datos 2202, 2204**
Páginas y métodos de ensayo TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein según ASTM A343

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 17.8 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF, página 4 · Filas de datos 2203, 2205

Páginas y métodos de ensayo TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein según ASTM A343

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.2 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel

Revisión October 2024 (printed, back cover) Documento oficial

PDF, página 12 · Filas de datos 23, 25, 28, 30-31, 33, 36, 38-39, 42, 44, 46-47, 49, 54, 56, 58, 62, 64, 146-147, 149, 152, 154-155, 157, 159, 162, 164-165, 167, 170, 172, 174, 177, 181, 183, 186, 268-269, 271, 274-275, 278, 280-281, 284, 286-287, 289, 292-293, 296, 300, 304-305, 308, 1111, 1113-1114, 1116, 1119-1120, 1123, 1125, 1127, 1129-1130, 1133-1134, 1137, 1139, 1143, 1147, 1149, 1151, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241-1242, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1257-1258, 1261, 1264, 1269, 1271, 1273, 1354, 1357, 1359, 1361-1362, 1364, 1366, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377-1378, 1380, 1383, 1386, 1390, 1393, 1395

Páginas y métodos de ensayo Table 10 – Typical core loss · Epstein según ASTM A343

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF, página 10 · Filas de datos 24, 26-27, 29, 32, 34-35, 37, 40-41, 43, 45, 48, 50, 52, 55, 60-61, 63, 103-116, 119-120, 122, 124-125, 145, 148, 150-151, 153, 156, 158, 160-161, 163, 166, 168-169, 171, 176, 178, 182, 184-185, 225-238, 241-242, 244, 246-247, 267, 270, 272-273, 276-277, 279, 282-283, 285, 288, 290-291, 294, 298-299, 302, 306-307, 347-360, 363-364, 366, 368-369, 1110, 1112, 1115, 1117-1118, 1121-1122, 1124, 1126, 1128, 1131-1132, 1135-1136, 1140, 1142, 1146, 1148, 1150, 1190-1203, 1206-1207, 1210-1212, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255-1256, 1259, 1263, 1265, 1267, 1270, 1272, 1312-1325, 1327, 1329, 1332-1334, 1355-1356, 1358, 1360, 1363, 1365, 1367-1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1379, 1381, 1384, 1387, 1391-1392, 1394, 1434-1447, 1449, 1451, 1454-1456

Páginas y métodos de ensayo Table 8 – Typical core loss · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, página 3 · Filas de datos 51, 57, 117, 121, 173, 179, 239, 243, 295, 301, 361, 365, 1138, 1144, 1204, 1208, 1260, 1266, 1326, 1330, 1382, 1388, 1448, 1452

Páginas y métodos de ensayo Table 1 – Guaranteed core loss · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, página 3 · Filas de datos 53, 59, 118, 123, 175, 180, 240, 245, 297, 303, 362, 367, 1141, 1145, 1205, 1209, 1262, 1268, 1328, 1331, 1385, 1389, 1450, 1453

Páginas y métodos de ensayo Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, página 11 · Filas de datos 65, 68, 70, 72-73, 75, 77, 79, 81, 84, 86, 88-89, 91, 93, 95, 98-99, 101, 126-144, 188-189, 192-193, 196, 198, 200, 202-203, 205, 207, 210-211, 214, 216, 218-219, 221, 223, 248-266, 309, 311, 314, 316-317, 319, 321, 324-325, 328-329, 332, 334-335, 338-339, 341, 344, 346, 370-388, 1153-1154, 1156, 1159-1160, 1162, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177-1178, 1181-1182, 1185-1186, 1189, 1213-1231, 1275-1276, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295-1296, 1299-1300, 1303, 1305-1306, 1309-1310, 1335-1353, 1397-1398, 1400, 1403, 1405, 1407-1408, 1411-1412, 1415-1416, 1419-1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1433, 1457-1475

Páginas y métodos de ensayo Table 9 – Typical RMS exciting power · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, página 12 · Filas de datos 66-67, 69, 71, 74, 76, 78, 80, 82-83, 85, 87, 90, 92, 94, 96-97, 100, 102, 187, 190-191, 194-195, 197, 199, 201, 204, 206, 208-209, 212-213, 215, 217, 220, 222, 224, 310, 312-313, 315, 318, 320, 322-323, 326-327, 330-331, 333, 336-337, 340, 342-343, 345, 1152, 1155, 1157-1158, 1161, 1163-1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1179-1180, 1183-1184, 1187-1188, 1274, 1277-1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1297-1298, 1301-1302, 1304, 1307-1308, 1311, 1396, 1399, 1401-1402, 1404, 1406, 1409-1410, 1413-1414, 1417-1418, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431-1432

Páginas y métodos de ensayo Table 10, lower panel – RMS exciting power · Epstein según ASTM A343
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF, página 3 · Filas de datos 2178, 2180, 2182, 2184, 2186, 2188
Páginas y métodos de ensayo Table 1 – Guaranteed core loss · Sin indicar para la inducción magnética
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

PDF, página 3 · Filas de datos 2179, 2181, 2183, 2185, 2187, 2189
Páginas y métodos de ensayo Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · Sin indicar para la inducción magnética
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels
Revisión July 2025 (printed, back cover) Documento oficial

PDF, página 4 · Filas de datos 1-15, 17, 19, 21-22, 1044-1058, 1060, 1063-1080, 1082, 1084, 1086-1101, 1103-1104, 1107-1109, 2132-2145, 2147-2148, 2151-2167, 2169-2170, 2173-2175
Páginas y métodos de ensayo Table 4 – Typical core loss · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, página 3 · Filas de datos 16, 20, 1059, 1062, 1081, 1085, 1102, 1106, 2146, 2150, 2168, 2172, 2177, 2207, 2209
Páginas y métodos de ensayo Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, página 2 · Filas de datos 18, 1061, 1083, 1105, 2149, 2171, 2176, 2206, 2208
Páginas y métodos de ensayo Table 1 – Guaranteed core loss · Ensayo de chapa individual tras el cizallado según ASTM A804
Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Recopilación independiente

Recopilación independiente de Chenfan Electric a partir de datos publicados por los fabricantes.
La aceptación se rige por las especificaciones del fabricante y las condiciones escritas del pedido. Los valores típicos y de referencia se usan para la evaluación.
Los datos de la banda sirven de referencia técnica. Las pérdidas del núcleo acabado requieren una validación independiente.
Revisión 2026-11-14.2