JFE Steel

Referencia de grados del fabricante

Resumen de los datos

Fichas de grado	59
Valores publicados	590
Frecuencias declaradas	50 Hz / 60 Hz
Intervalo de densidad de flujo publicado	1.5-1.7 T
Niveles de densidad de flujo	2

Propiedades a 50 Hz

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
1	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Típico
2	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Máximo garantizado
3	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Típico
4	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Típico
5	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Máximo garantizado
6	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Típico
7	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Típico
8	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Máximo garantizado
9	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Típico
10	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Típico
11	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Máximo garantizado
12	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Típico
13	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Típico
14	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Máximo garantizado
15	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Típico
16	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Típico
17	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Máximo garantizado

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
18	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Típico
19	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Típico
20	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Máximo garantizado
21	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Típico
22	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Típico
23	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Máximo garantizado
24	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Típico
25	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Típico
26	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Máximo garantizado
27	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Típico
28	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Típico
29	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Máximo garantizado
30	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Típico
31	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Típico
32	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Máximo garantizado
33	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Típico
34	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Típico
35	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Máximo garantizado
36	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Típico
37	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Típico
38	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Máximo garantizado
39	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Típico
40	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Típico
41	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Máximo garantizado
42	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Típico
43	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Típico
44	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Máximo garantizado
45	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
46	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Típico
47	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Máximo garantizado
48	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Típico
49	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Típico
50	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Máximo garantizado
51	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Típico
52	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Típico
53	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Máximo garantizado
54	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Típico
55	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Típico
56	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Máximo garantizado
57	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Típico
58	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Típico
59	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Máximo garantizado
60	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Típico
61	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Típico
62	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Máximo garantizado
63	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Típico
64	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Típico
65	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Máximo garantizado
66	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Típico
67	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Típico
68	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Máximo garantizado
69	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Típico
70	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Típico
71	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Máximo garantizado
72	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Típico
73	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
74	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Máximo garantizado
75	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Típico
76	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Típico
77	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Máximo garantizado
78	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Típico
79	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Típico
80	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Máximo garantizado
81	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Típico
82	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Típico
83	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Máximo garantizado
84	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Típico
85	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Típico
86	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Máximo garantizado
87	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Típico
88	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Típico
89	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Máximo garantizado
90	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Típico
91	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Típico
92	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Máximo garantizado
93	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Típico
94	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Típico
95	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Máximo garantizado
96	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Típico
97	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Típico
98	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Máximo garantizado
99	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Típico
100	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Típico
101	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Máximo garantizado

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
102	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Típico
103	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Típico
104	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Máximo garantizado
105	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Típico
106	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Típico
107	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Máximo garantizado
108	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.33** W/kg	Típico
109	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Típico
110	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Máximo garantizado
111	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Típico
112	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Típico
113	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Máximo garantizado
114	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Típico
115	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Típico
116	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Máximo garantizado
117	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Típico
118	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Típico
119	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Máximo garantizado
120	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Típico
121	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Típico
122	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Máximo garantizado
123	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Típico
124	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Típico
125	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Máximo garantizado
126	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Típico
127	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Típico
128	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Máximo garantizado
129	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
130	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Máximo garantizado
131	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Típico
132	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Máximo garantizado
133	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Típico
134	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Máximo garantizado
135	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Típico
136	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Máximo garantizado
137	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Típico
138	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Máximo garantizado
139	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Típico
140	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Máximo garantizado
141	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Típico
142	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Máximo garantizado
143	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Típico
144	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Máximo garantizado
145	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Típico
146	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Máximo garantizado
147	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Típico
148	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Máximo garantizado
149	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Típico
150	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Máximo garantizado
151	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Típico
152	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Máximo garantizado
153	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Típico
154	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Máximo garantizado
155	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Típico
156	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Máximo garantizado
157	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
158	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Máximo garantizado
159	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Típico
160	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Máximo garantizado
161	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Típico
162	**M-3** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Máximo garantizado
163	**M-3** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Típico
164	**M-3** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Máximo garantizado
165	**M-3** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Típico
166	**M-3** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Máximo garantizado
167	**M-3** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Típico
168	**M-3** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Máximo garantizado
169	**M-3** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Típico
170	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Máximo garantizado
171	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Típico
172	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Máximo garantizado
173	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Típico
174	**M-4** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Máximo garantizado
175	**M-4** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Típico
176	**M-4** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Máximo garantizado
177	**M-4** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Típico
178	**M-4** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Máximo garantizado
179	**M-4** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Típico
180	**M-4** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Máximo garantizado
181	**M-4** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Típico
182	**M-5** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Máximo garantizado
183	**M-5** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Típico
184	**M-5** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Máximo garantizado
185	**M-5** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
186	**M-5** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Máximo garantizado
187	**M-5** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Típico
188	**M-5** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Máximo garantizado
189	**M-5** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Típico
190	**M-6** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Máximo garantizado
191	**M-6** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Típico
192	**M-6** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.57** W/kg	Máximo garantizado
193	**M-6** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Típico

Propiedades a 60 Hz

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
194	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Típico
195	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Máximo garantizado
196	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Típico
197	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Típico
198	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Máximo garantizado
199	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Típico
200	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Típico
201	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Máximo garantizado
202	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Típico
203	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Típico
204	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Máximo garantizado
205	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Típico
206	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Típico
207	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Máximo garantizado
208	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Típico
209	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Típico
210	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Máximo garantizado

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
211	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Típico
212	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Típico
213	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Máximo garantizado
214	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Típico
215	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Típico
216	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Máximo garantizado
217	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Típico
218	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Típico
219	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Máximo garantizado
220	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Típico
221	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Típico
222	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Máximo garantizado
223	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Típico
224	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Típico
225	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Máximo garantizado
226	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Típico
227	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Típico
228	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Máximo garantizado
229	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Típico
230	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Típico
231	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Máximo garantizado
232	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Típico
233	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Típico
234	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Máximo garantizado
235	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Típico
236	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Típico
237	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Máximo garantizado
238	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
239	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Típico
240	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Máximo garantizado
241	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Típico
242	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Típico
243	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Máximo garantizado
244	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Típico
245	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Típico
246	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Máximo garantizado
247	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Típico
248	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Típico
249	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Máximo garantizado
250	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Típico
251	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Típico
252	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Máximo garantizado
253	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Típico
254	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Típico
255	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Máximo garantizado
256	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Típico
257	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Típico
258	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Máximo garantizado
259	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Típico
260	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Típico
261	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Máximo garantizado
262	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Típico
263	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Típico
264	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Máximo garantizado
265	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Típico
266	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
267	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Máximo garantizado
268	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Típico
269	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Típico
270	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Máximo garantizado
271	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Típico
272	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Típico
273	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Máximo garantizado
274	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Típico
275	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Típico
276	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Máximo garantizado
277	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Típico
278	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Típico
279	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	Máximo garantizado
280	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Típico
281	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Típico
282	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Máximo garantizado
283	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Típico
284	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Típico
285	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Máximo garantizado
286	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Típico
287	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Típico
288	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Máximo garantizado
289	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Típico
290	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Típico
291	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Máximo garantizado
292	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Típico
293	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Típico
294	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Máximo garantizado

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
295	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Típico
296	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Típico
297	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Máximo garantizado
298	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Típico
299	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	Típico
300	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Máximo garantizado
301	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Típico
302	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Típico
303	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Máximo garantizado
304	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	Típico
305	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Típico
306	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	Máximo garantizado
307	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Típico
308	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Típico
309	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Máximo garantizado
310	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Típico
311	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Típico
312	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Máximo garantizado
313	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Típico
314	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Típico
315	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Máximo garantizado
316	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Típico
317	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Típico
318	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Máximo garantizado
319	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Típico
320	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Típico
321	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Máximo garantizado
322	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
323	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Máximo garantizado
324	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Típico
325	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Máximo garantizado
326	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Típico
327	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Máximo garantizado
328	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Típico
329	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Máximo garantizado
330	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Típico
331	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Máximo garantizado
332	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Típico
333	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Máximo garantizado
334	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Típico
335	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Máximo garantizado
336	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Típico
337	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	Máximo garantizado
338	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Típico
339	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Máximo garantizado
340	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Típico
341	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Máximo garantizado
342	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Típico
343	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Máximo garantizado
344	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Típico
345	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Máximo garantizado
346	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Típico
347	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Máximo garantizado
348	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Típico
349	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Máximo garantizado
350	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
351	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Máximo garantizado
352	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Típico
353	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Máximo garantizado
354	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Típico
355	**M-3** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Máximo garantizado
356	**M-3** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Típico
357	**M-3** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Máximo garantizado
358	**M-3** JFE Steel	0.23	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Típico
359	**M-3** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Máximo garantizado
360	**M-3** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Típico
361	**M-3** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Máximo garantizado
362	**M-3** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Típico
363	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Máximo garantizado
364	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Típico
365	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Máximo garantizado
366	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Típico
367	**M-4** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Máximo garantizado
368	**M-4** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Típico
369	**M-4** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Máximo garantizado
370	**M-4** JFE Steel	0.27	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Típico
371	**M-4** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Máximo garantizado
372	**M-4** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Típico
373	**M-4** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	Máximo garantizado
374	**M-4** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Típico
375	**M-5** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Máximo garantizado
376	**M-5** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Típico
377	**M-5** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	Máximo garantizado
378	**M-5** JFE Steel	0.3	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
379	**M-5** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Máximo garantizado
380	**M-5** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Típico
381	**M-5** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Máximo garantizado
382	**M-5** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	Típico
383	**M-6** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	Máximo garantizado
384	**M-6** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Típico
385	**M-6** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	Máximo garantizado
386	**M-6** JFE Steel	0.35	Pérdidas específicas en el núcleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Típico

Otras propiedades

No se indica la frecuencia por separado

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
387	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.76** T	Típico
388	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
389	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.85** T	Típico
390	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.92** T	Típico
391	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.81** T	Típico
392	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantizado
393	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
394	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.94** T	Típico
395	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.81** T	Típico
396	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantizado
397	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
398	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.94** T	Típico
399	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.81** T	Típico
400	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantizado
401	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
402	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.94** T	Típico
403	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.85** T	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
404	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantizado
405	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.91** T	Típico
406	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.96** T	Típico
407	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.84** T	Típico
408	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantizado
409	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
410	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.94** T	Típico
411	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.89** T	Típico
412	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
413	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.93** T	Típico
414	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.97** T	Típico
415	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.89** T	Típico
416	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
417	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.92** T	Típico
418	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.97** T	Típico
419	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.89** T	Típico
420	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
421	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.92** T	Típico
422	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.97** T	Típico
423	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.84** T	Típico
424	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantizado
425	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
426	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.94** T	Típico
427	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.83** T	Típico
428	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantizado
429	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
430	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.94** T	Típico
431	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.82** T	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
432	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantizado
433	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
434	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.94** T	Típico
435	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.89** T	Típico
436	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
437	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.93** T	Típico
438	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.97** T	Típico
439	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.89** T	Típico
440	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
441	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.92** T	Típico
442	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.97** T	Típico
443	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.89** T	Típico
444	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
445	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.92** T	Típico
446	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.97** T	Típico
447	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.76** T	Típico
448	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
449	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.85** T	Típico
450	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.92** T	Típico
451	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.74** T	Típico
452	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
453	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.84** T	Típico
454	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.91** T	Típico
455	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.81** T	Típico
456	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado
457	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
458	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.94** T	Típico
459	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.81** T	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
460	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado
461	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
462	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.94** T	Típico
463	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.91** T	Típico
464	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
465	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.94** T	Típico
466	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.98** T	Típico
467	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.90** T	Típico
468	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
469	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.93** T	Típico
470	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.98** T	Típico
471	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.90** T	Típico
472	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
473	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.93** T	Típico
474	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.98** T	Típico
475	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.84** T	Típico
476	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantizado
477	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
478	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.94** T	Típico
479	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.84** T	Típico
480	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantizado
481	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
482	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.94** T	Típico
483	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.90** T	Típico
484	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
485	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.93** T	Típico
486	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.98** T	Típico
487	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.90** T	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
488	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
489	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.93** T	Típico
490	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.98** T	Típico
491	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.76** T	Típico
492	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
493	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.85** T	Típico
494	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.92** T	Típico
495	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.74** T	Típico
496	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
497	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.84** T	Típico
498	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.91** T	Típico
499	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.73** T	Típico
500	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
501	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.83** T	Típico
502	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.91** T	Típico
503	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.82** T	Típico
504	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado
505	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
506	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.94** T	Típico
507	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.82** T	Típico
508	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado
509	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
510	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.94** T	Típico
511	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.82** T	Típico
512	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado
513	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
514	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.94** T	Típico
515	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.92** T	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
516	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
517	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.95** T	Típico
518	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.98** T	Típico
519	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.91** T	Típico
520	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
521	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.94** T	Típico
522	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.98** T	Típico
523	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.90** T	Típico
524	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
525	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.93** T	Típico
526	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.98** T	Típico
527	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.77** T	Típico
528	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
529	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.85** T	Típico
530	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.91** T	Típico
531	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.76** T	Típico
532	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
533	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.84** T	Típico
534	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.91** T	Típico
535	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.74** T	Típico
536	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
537	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.83** T	Típico
538	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.90** T	Típico
539	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.83** T	Típico
540	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado
541	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
542	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.96** T	Típico
543	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.83** T	Típico

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
544	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado
545	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
546	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.96** T	Típico
547	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.83** T	Típico
548	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado
549	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
550	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.96** T	Típico
551	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.90** T	Típico
552	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
553	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.93** T	Típico
554	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.98** T	Típico
555	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 300 A/m	**1.89** T	Típico
556	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Mínimo garantizado
557	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.92** T	Típico
558	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 2500 A/m	**1.97** T	Típico
559	**M-0H** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantizado
560	**M-0H** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
561	**M-0H** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado
562	**M-0H** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
563	**M-0H** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado
564	**M-0H** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
565	**M-1H** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado
566	**M-1H** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
567	**M-1H** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado
568	**M-1H** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
569	**M-1H** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado
570	**M-1H** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
571	**M-2H** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado

Número	Fabricante / grado	Espesor mm	Propiedad	Punto de ensayo	Valor	Tipo de valor
572	**M-2H** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
573	**M-2H** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado
574	**M-2H** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
575	**M-3** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
576	**M-3** JFE Steel	0.23	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.85** T	Típico
577	**M-3** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
578	**M-3** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.85** T	Típico
579	**M-3H** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.88** T	Mínimo garantizado
580	**M-3H** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.89** T	Típico
581	**M-4** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
582	**M-4** JFE Steel	0.27	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.84** T	Típico
583	**M-4** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
584	**M-4** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.85** T	Típico
585	**M-5** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
586	**M-5** JFE Steel	0.3	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.84** T	Típico
587	**M-5** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
588	**M-5** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.84** T	Típico
589	**M-6** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.80** T	Mínimo garantizado
590	**M-6** JFE Steel	0.35	Polarización magnética	H = 800 A/m	**1.83** T	Típico

Fuentes de los fabricantes y condiciones de ensayo

Consulte las referencias de tablas y filas para identificar las condiciones de ensayo originales.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets

Revisión Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR Documento oficial

PDF, página 8 · Filas de datos 1, 3, 46, 48-49, 51, 79, 81-82, 84-85, 87, 106, 108-109, 111-112, 114, 194, 196, 239, 241-242, 244, 272, 274-275, 277-278, 280, 299, 301-302, 304-305, 307, 387, 389-390, 447, 449-451, 453-454, 491, 493-495, 497-499, 501-502, 527, 529-531, 533-535, 537-538

Páginas y métodos de ensayo JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 6 · Filas de datos 2, 47, 50, 80, 83, 86, 107, 110, 113, 195, 240, 243, 273, 276, 279, 300, 303, 306, 388, 448, 452, 492, 496, 500, 528, 532, 536

Páginas y métodos de ensayo JG CORE: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 8 · Filas de datos 4, 6-7, 9-10, 12, 52, 54-55, 57, 88, 90-91, 93-94, 96, 115, 117-118, 120-121, 123, 197, 199-200, 202-203, 205, 245, 247-248, 250, 281, 283-284, 286-287, 289, 308, 311, 313-314, 316, 391, 393-395, 397-399, 401-402, 455, 457-459, 461-462, 503, 505-507, 509-511, 513-514, 539, 541-543, 545-547, 549-550

Páginas y métodos de ensayo JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 6 · Filas de datos 5, 8, 11, 53, 56, 89, 92, 95, 116, 119, 122, 198, 201, 204, 246, 249, 282, 285, 288, 312, 315, 392, 396, 400, 456, 460, 504, 508, 512, 540, 544, 548

Páginas y métodos de ensayo JGH CORE: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 8 · Filas de datos 13, 15-16, 18, 206, 208-209, 211, 403, 405-407, 409-410

Páginas y métodos de ensayo JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, página 6 · Filas de datos 14, 17, 207, 210, 404, 408

Páginas y métodos de ensayo JGHE CORE: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, página 9 · Filas de datos 19, 21-22, 24-25, 27, 58, 60-61, 63-64, 66, 97, 99-100, 102-103, 105, 124, 126-127, 129, 212, 214-215, 217-218, 220, 251, 253-254, 256-257, 259, 290, 292-293, 295-296, 298, 317, 319-320, 322, 411, 413-415, 417-419, 421-422, 463, 465-467, 469-471, 473-474, 515, 517-519, 521-523, 525-526, 551, 553-555, 557-558

Páginas y métodos de ensayo JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 7 · Filas de datos 20, 23, 26, 59, 62, 65, 98, 101, 104, 125, 128, 213, 216, 219, 252, 255, 258, 291, 294, 297, 318, 321, 412, 416, 420, 464, 468, 472, 516, 520, 524, 552, 556

Páginas y métodos de ensayo JGS CORE: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 9 · Filas de datos 28, 30-31, 33-34, 36, 67, 69-70, 72, 221, 223-224, 226-227, 229, 260, 262-263, 265, 423, 425-427, 429-431, 433-434, 475, 477-479, 481-482

Páginas y métodos de ensayo JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 7 · Filas de datos 29, 32, 35, 68, 71, 222, 225, 228, 261, 264, 424, 428, 432, 476, 480

Páginas y métodos de ensayo JGSD CORE: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, página 9 · Filas de datos 37, 39-40, 42-43, 45, 73, 75-76, 78, 230, 232-233, 235-236, 238, 266, 268-269, 271, 435, 437-439, 441-443, 445-446, 483, 485-487, 489-490

Páginas y métodos de ensayo JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, página 7 · Filas de datos 38, 41, 44, 74, 77, 231, 234, 237, 267, 270, 436, 440, 444, 484, 488

Páginas y métodos de ensayo JGSE CORE: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, página 10 · Filas de datos 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589

Páginas y métodos de ensayo AISI: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF, página 11 · Filas de datos 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590

Páginas y métodos de ensayo AISI: Typical Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF, página 6 · Filas de datos 309

Páginas y métodos de ensayo JGH CORE: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF, página 8 · Filas de datos 310

Páginas y métodos de ensayo JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF, página 10 · Filas de datos 345

Páginas y métodos de ensayo AISI: Grades and Specifications · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF, página 11 · Filas de datos 346

Páginas y métodos de ensayo AISI: Typical Magnetic Properties · Consultar las condiciones de la fuente

Notas sobre las condiciones de ensayo (en inglés) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens,

stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

Recopilación independiente

Recopilación independiente de Chenfan Electric a partir de datos publicados por los fabricantes.
La aceptación se rige por las especificaciones del fabricante y las condiciones escritas del pedido. Los valores típicos y de referencia se usan para la evaluación.
Los datos de la banda sirven de referencia técnica. Las pérdidas del núcleo acabado requieren una validación independiente.
Revisión 2026-11-14.2