Référentiel complet de l'acier électrique GO

Données techniques de l'acier électrique GO (CRGO)

Synthèse des données

Fiches de nuance	473
Valeurs publiées	5662
Fréquences indiquées	50 Hz / 60 Hz
Plage de densités de flux publiée	0.1-1.9 T
Niveaux de densité de flux	19

Performances à 50 Hz

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1	**H100-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2	**H100-30** Aperam	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
3	**H105-30** Aperam	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Maximum garanti
4	**H110-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
5	**H110-30** Aperam	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
6	**H120-30** Aperam	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.20** W/kg	Maximum garanti
7	**L080-23** Aperam	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Maximum garanti
8	**L085-23** Aperam	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Maximum garanti
9	**L085-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Maximum garanti
10	**L090-23** Aperam	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
11	**L090-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
12	**L095-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
13	**L100-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
14	**R120-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.20** W/kg	Maximum garanti
15	**R130-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.30** W/kg	Maximum garanti
16	**R130-30** Aperam	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.30** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
17	**R140-30** Aperam	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.40** W/kg	Maximum garanti
18	**18QG080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typique
19	**18QG080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
20	**18QG085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typique
21	**18QG085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
22	**18QG095** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
23	**18QG095** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
24	**18RK065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Typique
25	**18RK065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
26	**18RK070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typique
27	**18RK070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
28	**18RK075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Typique
29	**18RK075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
30	**18RK085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typique
31	**18RK085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
32	**20QG080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
33	**20QG080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
34	**20QG085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
35	**20QG085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
36	**20QG095** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typique
37	**20QG095** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
38	**20RK070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typique
39	**20RK070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
40	**20RK075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typique
41	**20RK075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
42	**20RK085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typique
43	**20RK085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
44	**23Q110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
45	**23Q110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
46	**23QG085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
47	**23QG085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
48	**23QG090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
49	**23QG090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
50	**23QG095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
51	**23QG095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
52	**23QG100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typique
53	**23QG100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
54	**23RK075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typique
55	**23RK075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
56	**23RK080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typique
57	**23RK080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
58	**23RK085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typique
59	**23RK085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
60	**23RK090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
61	**23RK090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
62	**23RK100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
63	**23RK100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
64	**27Q120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Typique
65	**27Q120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Typique
66	**27QG090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typique
67	**27QG090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typique
68	**27QG095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typique
69	**27QG095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
70	**27QG100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
71	**27QG100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
72	**27QG120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
73	**27QG120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typique
74	**27RK085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typique
75	**27RK085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
76	**27RK090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
77	**27RK090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
78	**27RK095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
79	**27RK095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
80	**27RK100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typique
81	**27RK100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
82	**30Q120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
83	**30Q120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
84	**30Q130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
85	**30Q130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typique
86	**30QG100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
87	**30QG100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
88	**30QG105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
89	**30QG105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typique
90	**30QG120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
91	**30QG120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typique
92	**30RK095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
93	**30RK095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typique
94	**30RK100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
95	**30RK100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typique
96	**30RK105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
97	**30RK105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
98	**35Q145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Typique
99	**35Q145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typique
100	**35Q155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
101	**35Q155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typique
102	**35QG135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
103	**35QG135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typique
104	**B18HS065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Maximum garanti
105	**B18HS065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
106	**B18HS070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Maximum garanti
107	**B18HS070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
108	**B18HS075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Maximum garanti
109	**B18HS075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
110	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Valeur de référence publiée
111	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Typique
112	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Maximum garanti
113	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Typique
114	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Valeur de référence publiée
115	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typique
116	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
117	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
118	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Valeur de référence publiée
119	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typique
120	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Maximum garanti
121	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Typique
122	**B18P085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
123	**B18P085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Maximum garanti
124	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.41** W/kg	Valeur de référence publiée
125	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.40** W/kg	Typique
126	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.55** W/kg	Maximum garanti
127	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.54** W/kg	Typique
128	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
129	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Typique
130	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Maximum garanti
131	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
132	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Valeur de référence publiée
133	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Typique
134	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Maximum garanti
135	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
136	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Valeur de référence publiée
137	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typique
138	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Maximum garanti
139	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
140	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Valeur de référence publiée
141	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typique
142	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Maximum garanti
143	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
144	**B20HS065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Maximum garanti
145	**B20HS065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
146	**B20HS070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Maximum garanti
147	**B20HS070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
148	**B20HS075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Valeur de référence publiée
149	**B20HS075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Maximum garanti
150	**B20HS075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
151	**B20HS080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valeur de référence publiée
152	**B20HS080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Maximum garanti
153	**B20HS080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
154	**B20HS085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
155	**B20HS085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Maximum garanti
156	**B20HS085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
157	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Valeur de référence publiée
158	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typique
159	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
160	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
161	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Valeur de référence publiée
162	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
163	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
164	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Typique
165	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
166	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Typique
167	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Maximum garanti
168	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
169	**B20PD080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Valeur de référence publiée
170	**B20PD080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Maximum garanti
171	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Valeur de référence publiée
172	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Typique
173	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Maximum garanti
174	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
175	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Valeur de référence publiée
176	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Typique
177	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Maximum garanti
178	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
179	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Valeur de référence publiée
180	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Typique
181	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Maximum garanti
182	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
183	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Valeur de référence publiée
184	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
185	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Maximum garanti
186	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
187	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Valeur de référence publiée
188	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typique
189	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Maximum garanti
190	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typique
191	**B20R085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valeur de référence publiée
192	**B20R085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Maximum garanti
193	**B20RD065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Valeur de référence publiée
194	**B20RD065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Maximum garanti
195	**B20RD070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Valeur de référence publiée
196	**B20RD070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Maximum garanti
197	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
198	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typique
199	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Maximum garanti
200	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
201	**B23HS070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Maximum garanti
202	**B23HS070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Typique
203	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Valeur de référence publiée
204	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typique
205	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Maximum garanti
206	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
207	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
208	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typique
209	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Maximum garanti
210	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
211	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Valeur de référence publiée
212	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
213	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Maximum garanti
214	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
215	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valeur de référence publiée
216	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typique
217	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Maximum garanti
218	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
219	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valeur de référence publiée
220	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typique
221	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
222	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Typique
223	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
224	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
225	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
226	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
227	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Valeur de référence publiée
228	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
229	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Maximum garanti
230	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
231	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valeur de référence publiée
232	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
233	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Maximum garanti
234	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
235	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Valeur de référence publiée
236	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typique
237	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Maximum garanti
238	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
239	**B23PD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Valeur de référence publiée
240	**B23PD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
241	**B23PD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
242	**B23PD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Maximum garanti
243	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Valeur de référence publiée
244	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typique
245	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Maximum garanti
246	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Typique
247	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Valeur de référence publiée
248	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Maximum garanti
249	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
250	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Valeur de référence publiée
251	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typique
252	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
253	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
254	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Valeur de référence publiée
255	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typique
256	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
257	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
258	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
259	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Typique
260	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Valeur de référence publiée
261	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typique
262	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Maximum garanti
263	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typique
264	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Valeur de référence publiée
265	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typique
266	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Maximum garanti
267	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typique
268	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
269	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Typique
270	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
271	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
272	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Maximum garanti
273	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
274	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
275	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
276	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Maximum garanti
277	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
278	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
279	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Typique
280	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Valeur de référence publiée
281	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
282	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Maximum garanti
283	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
284	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Valeur de référence publiée
285	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Maximum garanti
286	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
287	**B23RD070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Valeur de référence publiée
288	**B23RD070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Maximum garanti
289	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Valeur de référence publiée
290	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typique
291	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Maximum garanti
292	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
293	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Valeur de référence publiée
294	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typique
295	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Maximum garanti
296	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
297	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valeur de référence publiée
298	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
299	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Maximum garanti
300	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
301	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
302	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typique
303	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Maximum garanti
304	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
305	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valeur de référence publiée
306	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
307	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
308	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typique
309	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Valeur de référence publiée
310	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Maximum garanti
311	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
312	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
313	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
314	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
315	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
316	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
317	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
318	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valeur de référence publiée
319	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
320	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Maximum garanti
321	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
322	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valeur de référence publiée
323	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Maximum garanti
324	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
325	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Valeur de référence publiée
326	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
327	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Maximum garanti
328	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typique
329	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Valeur de référence publiée
330	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Maximum garanti
331	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
332	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valeur de référence publiée
333	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typique
334	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Maximum garanti
335	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typique
336	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valeur de référence publiée
337	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
338	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Maximum garanti
339	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typique
340	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
341	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typique
342	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée
343	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
344	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Maximum garanti
345	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
346	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée
347	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Maximum garanti
348	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
349	**B27P120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Valeur de référence publiée
350	**B27P120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
351	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Valeur de référence publiée
352	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
353	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
354	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
355	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
356	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
357	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
358	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
359	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
360	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
361	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
362	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
363	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Maximum garanti
364	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Typique
365	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
366	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Maximum garanti
367	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
368	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Valeur de référence publiée
369	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
370	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Maximum garanti
371	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
372	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Valeur de référence publiée
373	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typique
374	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Maximum garanti
375	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
376	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
377	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typique
378	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Valeur de référence publiée
379	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
380	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
381	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typique
382	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Valeur de référence publiée
383	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
384	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Maximum garanti
385	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
386	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
387	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typique
388	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valeur de référence publiée
389	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Typique
390	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
391	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
392	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
393	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
394	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
395	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typique
396	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valeur de référence publiée
397	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typique
398	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
399	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typique
400	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valeur de référence publiée
401	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
402	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
403	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valeur de référence publiée
404	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typique
405	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
406	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typique
407	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valeur de référence publiée
408	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
409	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
410	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valeur de référence publiée
411	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
412	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Maximum garanti
413	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
414	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valeur de référence publiée
415	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
416	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Maximum garanti
417	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
418	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
419	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typique
420	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée
421	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
422	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Maximum garanti
423	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
424	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée
425	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
426	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Maximum garanti
427	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
428	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
429	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typique
430	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Valeur de référence publiée
431	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
432	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
433	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
434	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Valeur de référence publiée
435	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
436	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
437	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typique
438	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
439	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typique
440	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valeur de référence publiée
441	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
442	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Maximum garanti
443	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
444	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valeur de référence publiée
445	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Maximum garanti
446	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
447	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valeur de référence publiée
448	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
449	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Maximum garanti
450	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
451	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valeur de référence publiée
452	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Maximum garanti
453	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
454	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
455	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typique
456	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Maximum garanti
457	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typique
458	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
459	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
460	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Maximum garanti
461	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
462	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
463	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typique
464	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
465	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
466	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
467	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
468	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée
469	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
470	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
471	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valeur de référence publiée
472	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
473	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
474	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typique
475	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Valeur de référence publiée
476	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
477	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
478	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typique
479	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Valeur de référence publiée
480	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
481	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Maximum garanti
482	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typique
483	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
484	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
485	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Maximum garanti
486	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typique
487	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valeur de référence publiée
488	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
489	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
490	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
491	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valeur de référence publiée
492	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
493	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
494	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typique
495	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00265** W/kg	Typique
496	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00962** W/kg	Typique
497	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0208** W/kg	Typique
498	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0363** W/kg	Typique
499	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** W/kg	Typique
500	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0799** W/kg	Typique
501	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1083** W/kg	Typique
502	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1412** W/kg	Typique
503	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1786** W/kg	Typique
504	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** W/kg	Typique
505	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.267** W/kg	Typique
506	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** W/kg	Typique
507	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/kg	Typique
508	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/kg	Typique
509	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** W/kg	Typique
510	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.49** W/kg	Typique
511	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.576** W/kg	Typique
512	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.74** W/kg	Maximum garanti
513	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.677** W/kg	Typique
514	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.67** W/kg	Typique
515	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.822** W/kg	Typique
516	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.140** W/kg	Typique
517	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Typique
518	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00317** W/kg	Typique
519	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01260** W/kg	Typique
520	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01191** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
521	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0262** W/kg	Typique
522	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Typique
523	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/kg	Typique
524	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0476** W/kg	Typique
525	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** W/kg	Typique
526	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0702** W/kg	Typique
527	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1031** W/kg	Typique
528	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0995** W/kg	Typique
529	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1337** W/kg	Typique
530	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1383** W/kg	Typique
531	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1726** W/kg	Typique
532	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1785** W/kg	Typique
533	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.224** W/kg	Typique
534	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** W/kg	Typique
535	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.266** W/kg	Typique
536	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.275** W/kg	Typique
537	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.320** W/kg	Typique
538	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** W/kg	Typique
539	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.381** W/kg	Typique
540	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** W/kg	Typique
541	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** W/kg	Typique
542	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.447** W/kg	Typique
543	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.539** W/kg	Typique
544	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.521** W/kg	Typique
545	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Maximum garanti
546	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** W/kg	Typique
547	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Typique
548	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.624** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
549	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.697** W/kg	Typique
550	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.724** W/kg	Typique
551	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
552	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.852** W/kg	Typique
553	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Typique
554	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.826** W/kg	Typique
555	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.037** W/kg	Typique
556	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.064** W/kg	Typique
557	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.496** W/kg	Typique
558	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.545** W/kg	Typique
559	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00676** VA/kg	Typique
560	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00628** VA/kg	Typique
561	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0219** VA/kg	Typique
562	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0231** VA/kg	Typique
563	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0457** VA/kg	Typique
564	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** VA/kg	Typique
565	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0757** VA/kg	Typique
566	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0772** VA/kg	Typique
567	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1121** VA/kg	Typique
568	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1110** VA/kg	Typique
569	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1513** VA/kg	Typique
570	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1510** VA/kg	Typique
571	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1948** VA/kg	Typique
572	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1953** VA/kg	Typique
573	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.243** VA/kg	Typique
574	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.244** VA/kg	Typique
575	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.295** VA/kg	Typique
576	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.297** VA/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
577	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.355** VA/kg	Typique
578	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.352** VA/kg	Typique
579	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.419** VA/kg	Typique
580	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.414** VA/kg	Typique
581	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.490** VA/kg	Typique
582	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.485** VA/kg	Typique
583	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.565** VA/kg	Typique
584	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.570** VA/kg	Typique
585	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.658** VA/kg	Typique
586	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.667** VA/kg	Typique
587	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.781** VA/kg	Typique
588	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.788** VA/kg	Typique
589	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.922** VA/kg	Typique
590	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.954** VA/kg	Typique
591	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.260** VA/kg	Typique
592	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.264** VA/kg	Typique
593	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.29** VA/kg	Typique
594	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.19** VA/kg	Typique
595	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.57** VA/kg	Typique
596	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.35** VA/kg	Typique
597	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00289** W/kg	Typique
598	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01082** W/kg	Typique
599	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0236** W/kg	Typique
600	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0413** W/kg	Typique
601	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0635** W/kg	Typique
602	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0903** W/kg	Typique
603	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1218** W/kg	Typique
604	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1578** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
605	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1984** W/kg	Typique
606	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.244** W/kg	Typique
607	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.296** W/kg	Typique
608	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.354** W/kg	Typique
609	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.418** W/kg	Typique
610	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.487** W/kg	Typique
611	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Maximum garanti
612	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.56** W/kg	Typique
613	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.565** W/kg	Typique
614	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.655** W/kg	Typique
615	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
616	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.773** W/kg	Typique
617	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Typique
618	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.967** W/kg	Typique
619	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.365** W/kg	Typique
620	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00578** VA/kg	Typique
621	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.02000** VA/kg	Typique
622	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0417** VA/kg	Typique
623	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0693** VA/kg	Typique
624	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1022** VA/kg	Typique
625	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Typique
626	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1834** VA/kg	Typique
627	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.232** VA/kg	Typique
628	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.288** VA/kg	Typique
629	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.354** VA/kg	Typique
630	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.433** VA/kg	Typique
631	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.529** VA/kg	Typique
632	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.648** VA/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
633	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.795** VA/kg	Typique
634	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.980** VA/kg	Typique
635	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.228** VA/kg	Typique
636	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.660** VA/kg	Typique
637	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.87** VA/kg	Typique
638	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.93** VA/kg	Typique
639	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00362** W/kg	Typique
640	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00383** W/kg	Typique
641	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01439** W/kg	Typique
642	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01390** W/kg	Typique
643	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Typique
644	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0308** W/kg	Typique
645	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0539** W/kg	Typique
646	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0551** W/kg	Typique
647	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0826** W/kg	Typique
648	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** W/kg	Typique
649	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1192** W/kg	Typique
650	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1168** W/kg	Typique
651	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1593** W/kg	Typique
652	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1563** W/kg	Typique
653	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.205** W/kg	Typique
654	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Typique
655	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Typique
656	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.257** W/kg	Typique
657	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.308** W/kg	Typique
658	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.314** W/kg	Typique
659	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.378** W/kg	Typique
660	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.371** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
661	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.449** W/kg	Typique
662	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.441** W/kg	Typique
663	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.518** W/kg	Typique
664	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.526** W/kg	Typique
665	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.602** W/kg	Typique
666	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.612** W/kg	Typique
667	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Maximum garanti
668	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.707** W/kg	Typique
669	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Typique
670	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.698** W/kg	Typique
671	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.817** W/kg	Typique
672	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.805** W/kg	Typique
673	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
674	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Typique
675	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.956** W/kg	Typique
676	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.950** W/kg	Typique
677	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.177** W/kg	Typique
678	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.168** W/kg	Typique
679	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.622** W/kg	Typique
680	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.637** W/kg	Typique
681	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00677** VA/kg	Typique
682	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00724** VA/kg	Typique
683	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0252** VA/kg	Typique
684	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Typique
685	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0507** VA/kg	Typique
686	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0517** VA/kg	Typique
687	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0847** VA/kg	Typique
688	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0841** VA/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
689	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1233** VA/kg	Typique
690	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1229** VA/kg	Typique
691	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1676** VA/kg	Typique
692	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1659** VA/kg	Typique
693	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.217** VA/kg	Typique
694	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.213** VA/kg	Typique
695	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Typique
696	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.265** VA/kg	Typique
697	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.322** VA/kg	Typique
698	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.329** VA/kg	Typique
699	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.384** VA/kg	Typique
700	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.393** VA/kg	Typique
701	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.451** VA/kg	Typique
702	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.463** VA/kg	Typique
703	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.539** VA/kg	Typique
704	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.526** VA/kg	Typique
705	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.612** VA/kg	Typique
706	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.625** VA/kg	Typique
707	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.725** VA/kg	Typique
708	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.708** VA/kg	Typique
709	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.848** VA/kg	Typique
710	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.830** VA/kg	Typique
711	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.017** VA/kg	Typique
712	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.989** VA/kg	Typique
713	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Typique
714	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Typique
715	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.22** VA/kg	Typique
716	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.08** VA/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
717	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.03** VA/kg	Typique
718	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**8.04** VA/kg	Typique
719	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00328** W/kg	Typique
720	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01246** W/kg	Typique
721	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Typique
722	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** W/kg	Typique
723	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0738** W/kg	Typique
724	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1050** W/kg	Typique
725	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1415** W/kg	Typique
726	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1837** W/kg	Typique
727	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** W/kg	Typique
728	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.284** W/kg	Typique
729	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.344** W/kg	Typique
730	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.410** W/kg	Typique
731	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.483** W/kg	Typique
732	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.562** W/kg	Typique
733	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Maximum garanti
734	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Typique
735	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.649** W/kg	Typique
736	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.748** W/kg	Typique
737	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
738	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.872** W/kg	Typique
739	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Typique
740	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.067** W/kg	Typique
741	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.440** W/kg	Typique
742	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00542** VA/kg	Typique
743	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01918** VA/kg	Typique
744	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0405** VA/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
745	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0681** VA/kg	Typique
746	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1015** VA/kg	Typique
747	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Typique
748	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1845** VA/kg	Typique
749	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.235** VA/kg	Typique
750	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.292** VA/kg	Typique
751	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.359** VA/kg	Typique
752	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.439** VA/kg	Typique
753	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.534** VA/kg	Typique
754	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.650** VA/kg	Typique
755	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.789** VA/kg	Typique
756	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.954** VA/kg	Typique
757	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.162** VA/kg	Typique
758	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.526** VA/kg	Typique
759	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.64** VA/kg	Typique
760	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.17** VA/kg	Typique
761	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Typique
762	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** W/kg	Typique
763	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01613** W/kg	Typique
764	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01586** W/kg	Typique
765	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** W/kg	Typique
766	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** W/kg	Typique
767	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0593** W/kg	Typique
768	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0603** W/kg	Typique
769	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0917** W/kg	Typique
770	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0902** W/kg	Typique
771	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1267** W/kg	Typique
772	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1288** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
773	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1687** W/kg	Typique
774	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1717** W/kg	Typique
775	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.220** W/kg	Typique
776	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.216** W/kg	Typique
777	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.269** W/kg	Typique
778	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.275** W/kg	Typique
779	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.329** W/kg	Typique
780	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.337** W/kg	Typique
781	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.405** W/kg	Typique
782	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.395** W/kg	Typique
783	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.479** W/kg	Typique
784	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.468** W/kg	Typique
785	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.548** W/kg	Typique
786	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.561** W/kg	Typique
787	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.650** W/kg	Typique
788	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.636** W/kg	Typique
789	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Maximum garanti
790	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Typique
791	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Typique
792	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.737** W/kg	Typique
793	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.846** W/kg	Typique
794	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.864** W/kg	Typique
795	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
796	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.992** W/kg	Typique
797	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Typique
798	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.007** W/kg	Typique
799	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.245** W/kg	Typique
800	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.222** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
801	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.718** W/kg	Typique
802	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.746** W/kg	Typique
803	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00742** VA/kg	Typique
804	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00689** VA/kg	Typique
805	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0251** VA/kg	Typique
806	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Typique
807	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0502** VA/kg	Typique
808	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0512** VA/kg	Typique
809	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0831** VA/kg	Typique
810	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0839** VA/kg	Typique
811	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1224** VA/kg	Typique
812	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1218** VA/kg	Typique
813	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Typique
814	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Typique
815	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Typique
816	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Typique
817	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Typique
818	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** VA/kg	Typique
819	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.328** VA/kg	Typique
820	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.330** VA/kg	Typique
821	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.396** VA/kg	Typique
822	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.394** VA/kg	Typique
823	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.465** VA/kg	Typique
824	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.469** VA/kg	Typique
825	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.549** VA/kg	Typique
826	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.544** VA/kg	Typique
827	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.638** VA/kg	Typique
828	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.633** VA/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
829	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.732** VA/kg	Typique
830	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.741** VA/kg	Typique
831	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.867** VA/kg	Typique
832	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.856** VA/kg	Typique
833	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.024** VA/kg	Typique
834	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.039** VA/kg	Typique
835	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.311** VA/kg	Typique
836	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.329** VA/kg	Typique
837	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Typique
838	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Typique
839	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.36** VA/kg	Typique
840	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.38** VA/kg	Typique
841	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00361** W/kg	Typique
842	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01382** W/kg	Typique
843	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** W/kg	Typique
844	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** W/kg	Typique
845	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0818** W/kg	Typique
846	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1159** W/kg	Typique
847	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1556** W/kg	Typique
848	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Typique
849	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Typique
850	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.310** W/kg	Typique
851	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.374** W/kg	Typique
852	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.444** W/kg	Typique
853	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.522** W/kg	Typique
854	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.607** W/kg	Typique
855	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Maximum garanti
856	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
857	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.702** W/kg	Typique
858	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.811** W/kg	Typique
859	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
860	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.946** W/kg	Typique
861	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Typique
862	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.145** W/kg	Typique
863	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.551** W/kg	Typique
864	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/kg	Typique
865	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0208** VA/kg	Typique
866	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0438** VA/kg	Typique
867	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0736** VA/kg	Typique
868	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1092** VA/kg	Typique
869	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1505** VA/kg	Typique
870	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1974** VA/kg	Typique
871	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.251** VA/kg	Typique
872	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.312** VA/kg	Typique
873	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.383** VA/kg	Typique
874	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.466** VA/kg	Typique
875	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.563** VA/kg	Typique
876	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.679** VA/kg	Typique
877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.818** VA/kg	Typique
878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.993** VA/kg	Typique
879	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.234** VA/kg	Typique
880	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.635** VA/kg	Typique
881	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.70** VA/kg	Typique
882	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.88** VA/kg	Typique
883	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00140** W/lb	Typique
884	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00528** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
885	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0117** W/lb	Typique
886	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0205** W/lb	Typique
887	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Typique
888	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0451** W/lb	Typique
889	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.061** W/lb	Typique
890	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0791** W/lb	Typique
891	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0995** W/lb	Typique
892	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Typique
893	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Typique
894	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.176** W/lb	Typique
895	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.208** W/lb	Typique
896	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.246** W/lb	Typique
897	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Maximum garanti
898	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Typique
899	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Typique
900	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.352** W/lb	Typique
901	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.479** W/lb	Maximum garanti
902	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Typique
903	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Typique
904	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.607** W/lb	Typique
905	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.797** W/lb	Typique
906	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00399** VA/lb	Typique
907	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Typique
908	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Typique
909	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0433** VA/lb	Typique
910	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0621** VA/lb	Typique
911	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0829** VA/lb	Typique
912	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.106** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
913	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.131** VA/lb	Typique
914	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Typique
915	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.188** VA/lb	Typique
916	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.223** VA/lb	Typique
917	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.263** VA/lb	Typique
918	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.314** VA/lb	Typique
919	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.382** VA/lb	Typique
920	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** VA/lb	Typique
921	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.698** VA/lb	Typique
922	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** VA/lb	Typique
923	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Typique
924	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.0** VA/lb	Typique
925	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00148** W/lb	Typique
926	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00547** W/lb	Typique
927	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0119** W/lb	Typique
928	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0206** W/lb	Typique
929	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Typique
930	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0450** W/lb	Typique
931	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0607** W/lb	Typique
932	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0788** W/lb	Typique
933	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0994** W/lb	Typique
934	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Typique
935	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Typique
936	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.177** W/lb	Typique
937	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.210** W/lb	Typique
938	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.248** W/lb	Typique
939	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Maximum garanti
940	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.295** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
941	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.294** W/lb	Typique
942	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.358** W/lb	Typique
943	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.488** W/lb	Maximum garanti
944	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Typique
945	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Typique
946	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.638** W/lb	Typique
947	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.84** W/lb	Typique
948	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00347** VA/lb	Typique
949	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Typique
950	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** VA/lb	Typique
951	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0366** VA/lb	Typique
952	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0526** VA/lb	Typique
953	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0703** VA/lb	Typique
954	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0900** VA/lb	Typique
955	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.112** VA/lb	Typique
956	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** VA/lb	Typique
957	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.162** VA/lb	Typique
958	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.193** VA/lb	Typique
959	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** VA/lb	Typique
960	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.272** VA/lb	Typique
961	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** VA/lb	Typique
962	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.426** VA/lb	Typique
963	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.608** VA/lb	Typique
964	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** VA/lb	Typique
965	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Typique
966	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Typique
967	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00154** W/lb	Typique
968	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
969	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00581** W/lb	Typique
970	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0127** W/lb	Typique
971	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0125** W/lb	Typique
972	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0218** W/lb	Typique
973	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0222** W/lb	Typique
974	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0343** W/lb	Typique
975	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Typique
976	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0489** W/lb	Typique
977	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0477** W/lb	Typique
978	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0641** W/lb	Typique
979	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0659** W/lb	Typique
980	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0854** W/lb	Typique
981	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0829** W/lb	Typique
982	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.107** W/lb	Typique
983	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.104** W/lb	Typique
984	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.132** W/lb	Typique
985	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.128** W/lb	Typique
986	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Typique
987	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.159** W/lb	Typique
988	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Typique
989	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.189** W/lb	Typique
990	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.223** W/lb	Typique
991	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Typique
992	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.263** W/lb	Typique
993	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Typique
994	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.340** W/lb	Maximum garanti
995	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Typique
996	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
997	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.311** W/lb	Typique
998	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.374** W/lb	Typique
999	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.363** W/lb	Typique
1000	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.530** W/lb	Maximum garanti
1001	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.455** W/lb	Typique
1002	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.457** W/lb	Typique
1003	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.468** W/lb	Typique
1004	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.609** W/lb	Typique
1005	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.631** W/lb	Typique
1006	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.824** W/lb	Typique
1007	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.795** W/lb	Typique
1008	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00458** VA/lb	Typique
1009	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00413** VA/lb	Typique
1010	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0139** VA/lb	Typique
1011	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0152** VA/lb	Typique
1012	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** VA/lb	Typique
1013	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0279** VA/lb	Typique
1014	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0449** VA/lb	Typique
1015	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** VA/lb	Typique
1016	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0683** VA/lb	Typique
1017	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0645** VA/lb	Typique
1018	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0910** VA/lb	Typique
1019	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0862** VA/lb	Typique
1020	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** VA/lb	Typique
1021	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Typique
1022	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.136** VA/lb	Typique
1023	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Typique
1024	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1025	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.165** VA/lb	Typique
1026	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.207** VA/lb	Typique
1027	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.196** VA/lb	Typique
1028	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.244** VA/lb	Typique
1029	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.232** VA/lb	Typique
1030	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Typique
1031	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Typique
1032	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.325** VA/lb	Typique
1033	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Typique
1034	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.392** VA/lb	Typique
1035	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.410** VA/lb	Typique
1036	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.521** VA/lb	Typique
1037	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.494** VA/lb	Typique
1038	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Typique
1039	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** VA/lb	Typique
1040	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** VA/lb	Typique
1041	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** VA/lb	Typique
1042	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.19** VA/lb	Typique
1043	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.24** VA/lb	Typique
1044	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**11.7** VA/lb	Typique
1045	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Typique
1046	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00155** W/lb	Typique
1047	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00576** W/lb	Typique
1048	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0126** W/lb	Typique
1049	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0219** W/lb	Typique
1050	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Typique
1051	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0478** W/lb	Typique
1052	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0643** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1053	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0833** W/lb	Typique
1054	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.105** W/lb	Typique
1055	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.129** W/lb	Typique
1056	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.155** W/lb	Typique
1057	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.185** W/lb	Typique
1058	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.219** W/lb	Typique
1059	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.258** W/lb	Typique
1060	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.313** W/lb	Maximum garanti
1061	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Typique
1062	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Typique
1063	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Typique
1064	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.477** W/lb	Maximum garanti
1065	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Typique
1066	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Typique
1067	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.617** W/lb	Typique
1068	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.805** W/lb	Typique
1069	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00403** VA/lb	Typique
1070	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Typique
1071	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Typique
1072	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0434** VA/lb	Typique
1073	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0622** VA/lb	Typique
1074	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0834** VA/lb	Typique
1075	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.107** VA/lb	Typique
1076	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.132** VA/lb	Typique
1077	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.160** VA/lb	Typique
1078	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Typique
1079	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.227** VA/lb	Typique
1080	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.268** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1081	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.319** VA/lb	Typique
1082	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.387** VA/lb	Typique
1083	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.491** VA/lb	Typique
1084	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.686** VA/lb	Typique
1085	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** VA/lb	Typique
1086	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.23** VA/lb	Typique
1087	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Typique
1088	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Typique
1089	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00556** W/lb	Typique
1090	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0122** W/lb	Typique
1091	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0212** W/lb	Typique
1092	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0326** W/lb	Typique
1093	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0465** W/lb	Typique
1094	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0628** W/lb	Typique
1095	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0817** W/lb	Typique
1096	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Typique
1097	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Typique
1098	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Typique
1099	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.184** W/lb	Typique
1100	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Typique
1101	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.256** W/lb	Typique
1102	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.316** W/lb	Maximum garanti
1103	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Typique
1104	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Typique
1105	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Typique
1106	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.484** W/lb	Maximum garanti
1107	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.465** W/lb	Typique
1108	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.464** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1109	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.627** W/lb	Typique
1110	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.806** W/lb	Typique
1111	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00336** VA/lb	Typique
1112	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0112** VA/lb	Typique
1113	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0225** VA/lb	Typique
1114	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0364** VA/lb	Typique
1115	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0524** VA/lb	Typique
1116	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0706** VA/lb	Typique
1117	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0908** VA/lb	Typique
1118	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.113** VA/lb	Typique
1119	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** VA/lb	Typique
1120	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** VA/lb	Typique
1121	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.197** VA/lb	Typique
1122	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.235** VA/lb	Typique
1123	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** VA/lb	Typique
1124	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.344** VA/lb	Typique
1125	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.441** VA/lb	Typique
1126	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.627** VA/lb	Typique
1127	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Typique
1128	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/lb	Typique
1129	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Typique
1130	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00150** W/lb	Typique
1131	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0056** W/lb	Typique
1132	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0123** W/lb	Typique
1133	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0214** W/lb	Typique
1134	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0329** W/lb	Typique
1135	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0469** W/lb	Typique
1136	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0633** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1137	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0821** W/lb	Typique
1138	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Typique
1139	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Typique
1140	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Typique
1141	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Typique
1142	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Typique
1143	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Typique
1144	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Maximum garanti
1145	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Typique
1146	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Typique
1147	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.360** W/lb	Typique
1148	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.453** W/lb	Maximum garanti
1149	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Typique
1150	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Typique
1151	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.603** W/lb	Typique
1152	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.796** W/lb	Typique
1153	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00379** VA/lb	Typique
1154	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0127** VA/lb	Typique
1155	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0255** VA/lb	Typique
1156	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0412** VA/lb	Typique
1157	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0593** VA/lb	Typique
1158	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0796** VA/lb	Typique
1159	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.102** VA/lb	Typique
1160	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Typique
1161	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.154** VA/lb	Typique
1162	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.184** VA/lb	Typique
1163	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.218** VA/lb	Typique
1164	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.257** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1165	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.306** VA/lb	Typique
1166	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.370** VA/lb	Typique
1167	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.469** VA/lb	Typique
1168	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.652** VA/lb	Typique
1169	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Typique
1170	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Typique
1171	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.4** VA/lb	Typique
1172	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00189** W/lb	Typique
1173	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00183** W/lb	Typique
1174	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00702** W/lb	Typique
1175	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00707** W/lb	Typique
1176	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Typique
1177	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0153** W/lb	Typique
1178	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0264** W/lb	Typique
1179	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Typique
1180	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Typique
1181	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0400** W/lb	Typique
1182	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0564** W/lb	Typique
1183	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0568** W/lb	Typique
1184	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0761** W/lb	Typique
1185	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0753** W/lb	Typique
1186	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0968** W/lb	Typique
1187	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0981** W/lb	Typique
1188	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.121** W/lb	Typique
1189	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.123** W/lb	Typique
1190	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.151** W/lb	Typique
1191	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.148** W/lb	Typique
1192	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.179** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1193	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.182** W/lb	Typique
1194	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.217** W/lb	Typique
1195	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.214** W/lb	Typique
1196	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Typique
1197	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.253** W/lb	Typique
1198	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.298** W/lb	Typique
1199	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.300** W/lb	Typique
1200	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Maximum garanti
1201	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.354** W/lb	Typique
1202	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.353** W/lb	Typique
1203	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Typique
1204	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.421** W/lb	Typique
1205	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.418** W/lb	Typique
1206	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Maximum garanti
1207	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.520** W/lb	Typique
1208	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.518** W/lb	Typique
1209	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.514** W/lb	Typique
1210	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.680** W/lb	Typique
1211	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.658** W/lb	Typique
1212	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.770** W/lb	Typique
1213	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.845** W/lb	Typique
1214	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00424** VA/lb	Typique
1215	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00472** VA/lb	Typique
1216	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0141** VA/lb	Typique
1217	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0154** VA/lb	Typique
1218	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Typique
1219	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** VA/lb	Typique
1220	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0457** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1221	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0488** VA/lb	Typique
1222	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Typique
1223	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0699** VA/lb	Typique
1224	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0937** VA/lb	Typique
1225	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Typique
1226	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Typique
1227	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.120** VA/lb	Typique
1228	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** VA/lb	Typique
1229	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.149** VA/lb	Typique
1230	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.181** VA/lb	Typique
1231	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Typique
1232	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.208** VA/lb	Typique
1233	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.218** VA/lb	Typique
1234	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Typique
1235	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.248** VA/lb	Typique
1236	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.294** VA/lb	Typique
1237	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.306** VA/lb	Typique
1238	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.365** VA/lb	Typique
1239	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.351** VA/lb	Typique
1240	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.424** VA/lb	Typique
1241	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.437** VA/lb	Typique
1242	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Typique
1243	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.533** VA/lb	Typique
1244	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** VA/lb	Typique
1245	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.726** VA/lb	Typique
1246	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** VA/lb	Typique
1247	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Typique
1248	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.72** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1249	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.50** VA/lb	Typique
1250	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.4** VA/lb	Typique
1251	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**16.4** VA/lb	Typique
1252	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Typique
1253	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00719** W/lb	Typique
1254	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0155** W/lb	Typique
1255	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Typique
1256	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Typique
1257	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0565** W/lb	Typique
1258	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0756** W/lb	Typique
1259	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0976** W/lb	Typique
1260	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.122** W/lb	Typique
1261	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.150** W/lb	Typique
1262	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.181** W/lb	Typique
1263	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.216** W/lb	Typique
1264	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Typique
1265	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.299** W/lb	Typique
1266	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Maximum garanti
1267	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.352** W/lb	Typique
1268	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Typique
1269	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.423** W/lb	Typique
1270	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Maximum garanti
1271	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.527** W/lb	Typique
1272	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.525** W/lb	Typique
1273	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.688** W/lb	Typique
1274	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.876** W/lb	Typique
1275	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00378** VA/lb	Typique
1276	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0125** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1277	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0249** VA/lb	Typique
1278	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0403** VA/lb	Typique
1279	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** VA/lb	Typique
1280	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0786** VA/lb	Typique
1281	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Typique
1282	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Typique
1283	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** VA/lb	Typique
1284	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.186** VA/lb	Typique
1285	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.221** VA/lb	Typique
1286	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.262** VA/lb	Typique
1287	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.310** VA/lb	Typique
1288	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.371** VA/lb	Typique
1289	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.459** VA/lb	Typique
1290	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.613** VA/lb	Typique
1291	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** VA/lb	Typique
1292	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.90** VA/lb	Typique
1293	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Typique
1294	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Typique
1295	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Typique
1296	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0075** W/lb	Typique
1297	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00757** W/lb	Typique
1298	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Typique
1299	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0165** W/lb	Typique
1300	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0286** W/lb	Typique
1301	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Typique
1302	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Typique
1303	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Typique
1304	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0617** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1305	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0620** W/lb	Typique
1306	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0833** W/lb	Typique
1307	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0828** W/lb	Typique
1308	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Typique
1309	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Typique
1310	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Typique
1311	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.134** W/lb	Typique
1312	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.165** W/lb	Typique
1313	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Typique
1314	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.199** W/lb	Typique
1315	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Typique
1316	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Typique
1317	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.240** W/lb	Typique
1318	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Typique
1319	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** W/lb	Typique
1320	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** W/lb	Typique
1321	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.330** W/lb	Typique
1322	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Maximum garanti
1323	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Typique
1324	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Typique
1325	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Typique
1326	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.462** W/lb	Typique
1327	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.463** W/lb	Typique
1328	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Maximum garanti
1329	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.563** W/lb	Typique
1330	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Typique
1331	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Typique
1332	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.719** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1333	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.717** W/lb	Typique
1334	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.898** W/lb	Typique
1335	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.895** W/lb	Typique
1336	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00398** VA/lb	Typique
1337	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00418** VA/lb	Typique
1338	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0138** VA/lb	Typique
1339	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Typique
1340	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** VA/lb	Typique
1341	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** VA/lb	Typique
1342	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0448** VA/lb	Typique
1343	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0447** VA/lb	Typique
1344	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0652** VA/lb	Typique
1345	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0650** VA/lb	Typique
1346	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0882** VA/lb	Typique
1347	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Typique
1348	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Typique
1349	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Typique
1350	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.144** VA/lb	Typique
1351	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** VA/lb	Typique
1352	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** VA/lb	Typique
1353	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.177** VA/lb	Typique
1354	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Typique
1355	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Typique
1356	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.259** VA/lb	Typique
1357	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Typique
1358	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Typique
1359	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Typique
1360	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1361	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** VA/lb	Typique
1362	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.452** VA/lb	Typique
1363	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Typique
1364	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Typique
1365	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.572** VA/lb	Typique
1366	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.783** VA/lb	Typique
1367	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.788** VA/lb	Typique
1368	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** VA/lb	Typique
1369	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Typique
1370	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.11** VA/lb	Typique
1371	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.76** VA/lb	Typique
1372	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Typique
1373	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Typique
1374	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00212** W/lb	Typique
1375	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00789** W/lb	Typique
1376	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0170** W/lb	Typique
1377	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0293** W/lb	Typique
1378	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0446** W/lb	Typique
1379	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0631** W/lb	Typique
1380	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0847** W/lb	Typique
1381	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.109** W/lb	Typique
1382	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** W/lb	Typique
1383	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.169** W/lb	Typique
1384	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.204** W/lb	Typique
1385	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.242** W/lb	Typique
1386	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Typique
1387	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.334** W/lb	Typique
1388	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1389	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Typique
1390	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Typique
1391	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Typique
1392	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Maximum garanti
1393	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.569** W/lb	Typique
1394	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Typique
1395	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.723** W/lb	Typique
1396	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.899** W/lb	Typique
1397	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00346** VA/lb	Typique
1398	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Typique
1399	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0233** VA/lb	Typique
1400	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0383** VA/lb	Typique
1401	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** VA/lb	Typique
1402	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0770** VA/lb	Typique
1403	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Typique
1404	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.128** VA/lb	Typique
1405	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Typique
1406	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Typique
1407	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** VA/lb	Typique
1408	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Typique
1409	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.327** VA/lb	Typique
1410	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.396** VA/lb	Typique
1411	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.498** VA/lb	Typique
1412	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Typique
1413	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** VA/lb	Typique
1414	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.67** VA/lb	Typique
1415	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Typique
1416	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00251** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1417	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00247** W/lb	Typique
1418	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00921** W/lb	Typique
1419	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Typique
1420	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0199** W/lb	Typique
1421	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0197** W/lb	Typique
1422	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0338** W/lb	Typique
1423	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0342** W/lb	Typique
1424	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0518** W/lb	Typique
1425	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0513** W/lb	Typique
1426	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0728** W/lb	Typique
1427	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0721** W/lb	Typique
1428	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0971** W/lb	Typique
1429	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0964** W/lb	Typique
1430	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.125** W/lb	Typique
1431	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.124** W/lb	Typique
1432	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** W/lb	Typique
1433	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.156** W/lb	Typique
1434	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** W/lb	Typique
1435	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.190** W/lb	Typique
1436	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** W/lb	Typique
1437	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.229** W/lb	Typique
1438	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Typique
1439	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Typique
1440	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.321** W/lb	Typique
1441	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.322** W/lb	Typique
1442	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.376** W/lb	Typique
1443	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.375** W/lb	Typique
1444	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1445	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Typique
1446	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Typique
1447	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.437** W/lb	Typique
1448	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Typique
1449	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.517** W/lb	Typique
1450	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Maximum garanti
1451	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.627** W/lb	Typique
1452	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.612** W/lb	Typique
1453	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.625** W/lb	Typique
1454	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.765** W/lb	Typique
1455	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.776** W/lb	Typique
1456	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.943** W/lb	Typique
1457	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.921** W/lb	Typique
1458	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00406** VA/lb	Typique
1459	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00393** VA/lb	Typique
1460	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Typique
1461	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0132** VA/lb	Typique
1462	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0270** VA/lb	Typique
1463	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** VA/lb	Typique
1464	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0443** VA/lb	Typique
1465	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0440** VA/lb	Typique
1466	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0648** VA/lb	Typique
1467	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0651** VA/lb	Typique
1468	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0889** VA/lb	Typique
1469	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0893** VA/lb	Typique
1470	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.117** VA/lb	Typique
1471	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Typique
1472	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.147** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1473	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.148** VA/lb	Typique
1474	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** VA/lb	Typique
1475	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.183** VA/lb	Typique
1476	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.222** VA/lb	Typique
1477	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** VA/lb	Typique
1478	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.264** VA/lb	Typique
1479	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** VA/lb	Typique
1480	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** VA/lb	Typique
1481	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** VA/lb	Typique
1482	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.379** VA/lb	Typique
1483	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Typique
1484	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.444** VA/lb	Typique
1485	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Typique
1486	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.544** VA/lb	Typique
1487	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.571** VA/lb	Typique
1488	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.713** VA/lb	Typique
1489	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.761** VA/lb	Typique
1490	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** VA/lb	Typique
1491	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.38** VA/lb	Typique
1492	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Typique
1493	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.16** VA/lb	Typique
1494	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.2** VA/lb	Typique
1495	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.4** VA/lb	Typique
1496	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00261** W/lb	Typique
1497	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00956** W/lb	Typique
1498	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Typique
1499	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0350** W/lb	Typique
1500	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1501	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0741** W/lb	Typique
1502	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0988** W/lb	Typique
1503	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Typique
1504	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Typique
1505	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.194** W/lb	Typique
1506	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.233** W/lb	Typique
1507	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.276** W/lb	Typique
1508	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.324** W/lb	Typique
1509	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.378** W/lb	Typique
1510	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Maximum garanti
1511	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.439** W/lb	Typique
1512	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Typique
1513	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Typique
1514	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Maximum garanti
1515	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.614** W/lb	Typique
1516	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.611** W/lb	Typique
1517	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Typique
1518	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.953** W/lb	Typique
1519	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00367** VA/lb	Typique
1520	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** VA/lb	Typique
1521	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0253** VA/lb	Typique
1522	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0418** VA/lb	Typique
1523	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0618** VA/lb	Typique
1524	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0850** VA/lb	Typique
1525	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.112** VA/lb	Typique
1526	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.141** VA/lb	Typique
1527	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Typique
1528	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1 T (B)	**0.212** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1529	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.254** VA/lb	Typique
1530	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.300** VA/lb	Typique
1531	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.354** VA/lb	Typique
1532	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.420** VA/lb	Typique
1533	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.509** VA/lb	Typique
1534	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.658** VA/lb	Typique
1535	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.04** VA/lb	Typique
1536	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.04** VA/lb	Typique
1537	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.8** VA/lb	Typique
1538	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00269** W/kg	Typique
1539	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01022** W/kg	Typique
1540	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0223** W/kg	Typique
1541	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0394** W/kg	Typique
1542	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0609** W/kg	Typique
1543	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0864** W/kg	Typique
1544	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1160** W/kg	Typique
1545	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1500** W/kg	Typique
1546	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1883** W/kg	Typique
1547	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.232** W/kg	Typique
1548	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.280** W/kg	Typique
1549	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.334** W/kg	Typique
1550	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.394** W/kg	Typique
1551	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.460** W/kg	Typique
1552	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.536** W/kg	Typique
1553	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Typique
1554	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.619** W/kg	Typique
1555	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
1556	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1557	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.730** W/kg	Typique
1558	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.893** W/kg	Typique
1559	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.242** W/kg	Typique
1560	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00314** W/kg	Typique
1561	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01202** W/kg	Typique
1562	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0264** W/kg	Typique
1563	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0462** W/kg	Typique
1564	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0712** W/kg	Typique
1565	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1010** W/kg	Typique
1566	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1359** W/kg	Typique
1567	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1761** W/kg	Typique
1568	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.2220** W/kg	Typique
1569	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1 T (B)	**0.273** W/kg	Typique
1570	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.330** W/kg	Typique
1571	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.393** W/kg	Typique
1572	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.462** W/kg	Typique
1573	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** W/kg	Typique
1574	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.619** W/kg	Typique
1575	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Typique
1576	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** W/kg	Typique
1577	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
1578	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/kg	Typique
1579	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Typique
1580	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.007** W/kg	Typique
1581	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.362** W/kg	Typique
1582	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
1583	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
1584	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1585	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typique
1586	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
1587	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
1588	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
1589	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
1590	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
1591	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
1592	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
1593	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
1594	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typique
1595	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
1596	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typique
1597	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typique
1598	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
1599	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
1600	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typique
1601	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
1602	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
1603	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typique
1604	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
1605	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
1606	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
1607	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
1608	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
1609	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Typique
1610	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
1611	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
1612	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1613	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
1614	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
1615	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typique
1616	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
1617	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
1618	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typique
1619	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Maximum garanti
1620	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
1621	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typique
1622	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
1623	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
1624	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Typique
1625	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
1626	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
1627	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
1628	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
1629	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
1630	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
1631	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Maximum garanti
1632	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typique
1633	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typique
1634	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
1635	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
1636	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
1637	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
1638	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typique
1639	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
1640	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1641	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
1642	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typique
1643	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
1644	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typique
1645	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
1646	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
1647	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
1648	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
1649	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
1650	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
1651	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typique
1652	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
1653	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
1654	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typique
1655	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
1656	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
1657	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typique
1658	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
1659	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
1660	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
1661	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
1662	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Typique
1663	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
1664	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Maximum garanti
1665	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typique
1666	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
1667	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Maximum garanti
1668	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1669	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
1670	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
1671	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typique
1672	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
1673	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
1674	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Typique
1675	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
1676	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
1677	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
1678	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
1679	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
1680	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
1681	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
1682	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
1683	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Typique
1684	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
1685	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
1686	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typique
1687	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
1688	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Maximum garanti
1689	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.33** W/kg	Typique
1690	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
1691	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
1692	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Typique
1693	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
1694	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Maximum garanti
1695	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typique
1696	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1697	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
1698	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typique
1699	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Typique
1700	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
1701	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typique
1702	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
1703	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Maximum garanti
1704	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Typique
1705	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
1706	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
1707	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Typique
1708	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
1709	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
1710	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typique
1711	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Maximum garanti
1712	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typique
1713	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
1714	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
1715	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Maximum garanti
1716	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
1717	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Maximum garanti
1718	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
1719	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Maximum garanti
1720	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
1721	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
1722	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typique
1723	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Maximum garanti
1724	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1725	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Maximum garanti
1726	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Typique
1727	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
1728	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
1729	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Maximum garanti
1730	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
1731	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Maximum garanti
1732	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
1733	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Maximum garanti
1734	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
1735	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
1736	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
1737	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Maximum garanti
1738	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typique
1739	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
1740	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
1741	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Maximum garanti
1742	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typique
1743	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Maximum garanti
1744	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
1745	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Maximum garanti
1746	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typique
1747	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Maximum garanti
1748	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
1749	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Maximum garanti
1750	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Typique
1751	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Maximum garanti
1752	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1753	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Maximum garanti
1754	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typique
1755	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Maximum garanti
1756	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typique
1757	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Maximum garanti
1758	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typique
1759	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
1760	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
1761	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
1762	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typique
1763	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Maximum garanti
1764	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
1765	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Maximum garanti
1766	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Typique
1767	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Maximum garanti
1768	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
1769	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
1770	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Typique
1771	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Maximum garanti
1772	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
1773	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.57** W/kg	Maximum garanti
1774	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typique
1775	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.47** W/kg	Typique
1776	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.65** W/kg	Maximum garanti
1777	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.64** W/kg	Typique
1778	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.50** W/kg	Typique
1779	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Maximum garanti
1780	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1781	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	Typique
1782	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
1783	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.71** W/kg	Typique
1784	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.51** W/kg	Typique
1785	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Maximum garanti
1786	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.69** W/kg	Typique
1787	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Typique
1788	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
1789	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Typique
1790	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	Typique
1791	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
1792	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.79** W/kg	Typique
1793	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Typique
1794	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
1795	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.82** W/kg	Typique
1796	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Typique
1797	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
1798	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Typique
1799	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	Typique
1800	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Maximum garanti
1801	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	Typique
1802	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Typique
1803	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
1804	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.72** W/kg	Typique
1805	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	Typique
1806	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
1807	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Typique
1808	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1809	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
1810	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	Typique
1811	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Typique
1812	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
1813	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Typique
1814	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Typique
1815	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
1816	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Typique
1817	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	Typique
1818	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
1819	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Typique
1820	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Typique
1821	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
1822	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	Typique
1823	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Typique
1824	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
1825	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Typique
1826	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Typique
1827	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
1828	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Typique
1829	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Typique
1830	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
1831	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Typique
1832	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	Typique
1833	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
1834	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Typique
1835	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Typique
1836	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1837	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Typique
1838	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Typique
1839	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
1840	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Typique
1841	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typique
1842	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Maximum garanti
1843	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Typique
1844	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Typique
1845	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
1846	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Typique
1847	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	Typique
1848	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
1849	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Typique
1850	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Typique
1851	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
1852	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Typique
1853	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Typique
1854	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
1855	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Typique
1856	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Typique
1857	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
1858	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Typique
1859	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Typique
1860	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
1861	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Typique
1862	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Typique
1863	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
1864	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1865	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Typique
1866	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
1867	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Typique
1868	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typique
1869	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Maximum garanti
1870	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Typique
1871	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Typique
1872	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Maximum garanti
1873	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Typique
1874	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Typique
1875	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
1876	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Typique
1877	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Typique
1878	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
1879	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typique
1880	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Typique
1881	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
1882	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Typique
1883	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Typique
1884	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
1885	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Typique
1886	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Typique
1887	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
1888	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Typique
1889	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Typique
1890	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Maximum garanti
1891	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Typique
1892	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1893	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
1894	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Typique
1895	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Typique
1896	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Maximum garanti
1897	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Typique
1898	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Typique
1899	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
1900	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Typique
1901	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Typique
1902	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
1903	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Typique
1904	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Typique
1905	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
1906	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** W/kg	Typique
1907	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Typique
1908	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Maximum garanti
1909	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Typique
1910	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Typique
1911	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
1912	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Typique
1913	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Typique
1914	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Maximum garanti
1915	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Typique
1916	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Typique
1917	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
1918	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typique
1919	**M-1** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Maximum garanti
1920	**M-1** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1921	**M-1** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.02** W/kg	Typique
1922	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Typique
1923	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Maximum garanti
1924	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Typique
1925	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Typique
1926	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Maximum garanti
1927	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Typique
1928	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Typique
1929	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Maximum garanti
1930	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Typique
1931	**M-2** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
1932	**M-2** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Typique
1933	**M-2** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Typique
1934	**M-3** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Maximum garanti
1935	**M-3** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Typique
1936	**M-3** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Typique
1937	**M-3** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Maximum garanti
1938	**M-3** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Typique
1939	**M-3** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Typique
1940	**M-3** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
1941	**M-3** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typique
1942	**M-3** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Typique
1943	**M-4** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	Maximum garanti
1944	**M-4** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typique
1945	**M-4** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Typique
1946	**M-4** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
1947	**M-4** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typique
1948	**M-4** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1949	**M-5** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Maximum garanti
1950	**M-5** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	Typique
1951	**M-5** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Typique
1952	**M-5** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Maximum garanti
1953	**M-5** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.96** W/kg	Typique
1954	**M-5** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Typique
1955	**M-6** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.11** W/kg	Maximum garanti
1956	**M-6** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Typique
1957	**M-6** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Typique
1958	**M100-23P** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
1959	**M100-23P** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.98** W/kg	Typique
1960	**M100-27P** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
1961	**M100-27P** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.99** W/kg	Typique
1962	**M105-30P** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Maximum garanti
1963	**M105-30P** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.04** W/kg	Typique
1964	**M110-23S** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
1965	**M110-23S** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.03** W/kg	Typique
1966	**M110-27P** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
1967	**M110-27P** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.07** W/kg	Typique
1968	**M110-30P** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
1969	**M110-30P** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.07** W/kg	Typique
1970	**M120-27S** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.20** W/kg	Maximum garanti
1971	**M120-27S** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.13** W/kg	Typique
1972	**M120-30S** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.20** W/kg	Maximum garanti
1973	**M120-30S** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.12** W/kg	Typique
1974	**M130-30S** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.30** W/kg	Maximum garanti
1975	**M130-30S** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.26** W/kg	Typique
1976	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1977	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.89** W/kg	Typique
1978	**M95-23P** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
1979	**M95-23P** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.93** W/kg	Typique
1980	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
1981	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.945** W/kg	Typique
1982	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
1983	**T100-23D** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
1984	**T100-27D** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
1985	**T105-27S** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Maximum garanti
1986	**T105-27S** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.02** W/kg	Typique
1987	**T105-30D** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Maximum garanti
1988	**T110-23S** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
1989	**T110-27S** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
1990	**T111-30S** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.11** W/kg	Maximum garanti
1991	**T120-27S** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.20** W/kg	Maximum garanti
1992	**T120-30S** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.20** W/kg	Maximum garanti
1993	**T130-30S** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.30** W/kg	Maximum garanti
1994	**T95-23D** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
1995	**T95-27D** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
1996	**23PH085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Typique
1997	**23PH085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
1998	**23PH085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Typique
1999	**23PH090** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Typique
2000	**23PH090** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2001	**23PH090** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Typique
2002	**23PH095** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Typique
2003	**23PH095** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2004	**23PH095** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2005	**23PHD080** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Typique
2006	**23PHD080** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
2007	**23PHD080** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Typique
2008	**23PHD085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	Typique
2009	**23PHD085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
2010	**23PHD085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Typique
2011	**23PHD090** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Typique
2012	**23PHD090** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2013	**23PHD090** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Typique
2014	**23PHE080** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Typique
2015	**23PHE080** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
2016	**23PHE080** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Typique
2017	**23PHE085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Typique
2018	**23PHE085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
2019	**23PHE085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Typique
2020	**27PG130** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Typique
2021	**27PG130** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Maximum garanti
2022	**27PG130** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Typique
2023	**27PH095** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Typique
2024	**27PH095** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2025	**27PH095** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Typique
2026	**27PH100** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Typique
2027	**27PH100** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2028	**27PH100** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Typique
2029	**27PHD085** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Typique
2030	**27PHD085** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
2031	**27PHD085** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Typique
2032	**27PHD090** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2033	**27PHD090** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2034	**27PHD090** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Typique
2035	**27PHD095** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Typique
2036	**27PHD095** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2037	**27PHD095** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Typique
2038	**30PG120** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typique
2039	**30PG120** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
2040	**30PG120** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Typique
2041	**30PG130** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.87** W/kg	Typique
2042	**30PG130** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Maximum garanti
2043	**30PG130** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Typique
2044	**30PH100** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Typique
2045	**30PH100** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2046	**30PH100** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Typique
2047	**30PH105** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Typique
2048	**30PH105** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
2049	**30PH105** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typique
2050	**30PHD095** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Typique
2051	**30PHD095** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2052	**30PHD095** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Typique
2053	**30PHD100** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Typique
2054	**30PHD100** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2055	**30PHD100** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Typique
2056	**35PG145** POSCO	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Typique
2057	**35PG145** POSCO	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
2058	**35PG145** POSCO	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Typique
2059	**35PG155** POSCO	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Typique
2060	**35PG155** POSCO	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2061	**35PG155** POSCO	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Typique
2062	**15SQH085** Shougang	0.15	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.60** W/kg	Valeur de référence publiée
2063	**15SQH085** Shougang	0.15	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.82** W/kg	Typique
2064	**18SQG075** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.55** W/kg	Valeur de référence publiée
2065	**18SQG075** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Maximum garanti
2066	**18SQG075** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.74** W/kg	Typique
2067	**18SQG080** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.58** W/kg	Valeur de référence publiée
2068	**18SQG080** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Maximum garanti
2069	**18SQG080** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.79** W/kg	Typique
2070	**18SQG085** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
2071	**18SQG085** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Maximum garanti
2072	**18SQG085** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.83** W/kg	Typique
2073	**18SQG090** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
2074	**18SQG090** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2075	**18SQG090** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.87** W/kg	Typique
2076	**18SQGD060** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.44** W/kg	Valeur de référence publiée
2077	**18SQGD060** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.60** W/kg	Maximum garanti
2078	**18SQGD060** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.59** W/kg	Typique
2079	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.44** W/kg	Valeur de référence publiée
2080	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.59** W/kg	Typique
2081	**18SQGD065** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.46** W/kg	Valeur de référence publiée
2082	**18SQGD065** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.65** W/kg	Maximum garanti
2083	**18SQGD065** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.64** W/kg	Typique
2084	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.46** W/kg	Valeur de référence publiée
2085	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.64** W/kg	Typique
2086	**18SQGD070** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.49** W/kg	Valeur de référence publiée
2087	**18SQGD070** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.70** W/kg	Maximum garanti
2088	**18SQGD070** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.68** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2089	**18SQGD075** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.52** W/kg	Valeur de référence publiée
2090	**18SQGD075** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Maximum garanti
2091	**18SQGD075** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.73** W/kg	Typique
2092	**18SQH085** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
2093	**18SQH085** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.83** W/kg	Typique
2094	**20SQG075** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.56** W/kg	Valeur de référence publiée
2095	**20SQG075** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Maximum garanti
2096	**20SQG075** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.74** W/kg	Typique
2097	**20SQG080** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.59** W/kg	Valeur de référence publiée
2098	**20SQG080** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Maximum garanti
2099	**20SQG080** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.79** W/kg	Typique
2100	**20SQG085** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
2101	**20SQG085** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Maximum garanti
2102	**20SQG085** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.83** W/kg	Typique
2103	**20SQG090** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.63** W/kg	Valeur de référence publiée
2104	**20SQG090** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2105	**20SQG090** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.87** W/kg	Typique
2106	**20SQG095** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.65** W/kg	Valeur de référence publiée
2107	**20SQG095** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2108	**20SQG095** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.92** W/kg	Typique
2109	**20SQGD060** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.44** W/kg	Valeur de référence publiée
2110	**20SQGD060** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.60** W/kg	Maximum garanti
2111	**20SQGD060** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.59** W/kg	Typique
2112	**20SQGD065** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.48** W/kg	Valeur de référence publiée
2113	**20SQGD065** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.65** W/kg	Maximum garanti
2114	**20SQGD065** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.64** W/kg	Typique
2115	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.48** W/kg	Valeur de référence publiée
2116	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.64** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2117	**20SQGD070** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.50** W/kg	Valeur de référence publiée
2118	**20SQGD070** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.70** W/kg	Maximum garanti
2119	**20SQGD070** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.68** W/kg	Typique
2120	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.50** W/kg	Valeur de référence publiée
2121	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.68** W/kg	Typique
2122	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.50** W/kg	Valeur de référence publiée
2123	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.68** W/kg	Typique
2124	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.50** W/kg	Valeur de référence publiée
2125	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.68** W/kg	Typique
2126	**20SQGD075** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.52** W/kg	Valeur de référence publiée
2127	**20SQGD075** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Maximum garanti
2128	**20SQGD075** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.72** W/kg	Typique
2129	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.52** W/kg	Valeur de référence publiée
2130	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.72** W/kg	Typique
2131	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.52** W/kg	Valeur de référence publiée
2132	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.72** W/kg	Typique
2133	**20SQGD080** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.55** W/kg	Valeur de référence publiée
2134	**20SQGD080** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Maximum garanti
2135	**20SQGD080** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.77** W/kg	Typique
2136	**20SQH085** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
2137	**20SQH085** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.83** W/kg	Typique
2138	**23SQG080** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.60** W/kg	Valeur de référence publiée
2139	**23SQG080** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Maximum garanti
2140	**23SQG080** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Typique
2141	**23SQG085** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.62** W/kg	Valeur de référence publiée
2142	**23SQG085** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Maximum garanti
2143	**23SQG085** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.83** W/kg	Typique
2144	**23SQG090** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2145	**23SQG090** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2146	**23SQG090** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Typique
2147	**23SQG095** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.66** W/kg	Valeur de référence publiée
2148	**23SQG095** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2149	**23SQG095** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.88** W/kg	Typique
2150	**23SQG100** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.67** W/kg	Valeur de référence publiée
2151	**23SQG100** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2152	**23SQG100** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.92** W/kg	Typique
2153	**23SQGD070** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.53** W/kg	Valeur de référence publiée
2154	**23SQGD070** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.70** W/kg	Maximum garanti
2155	**23SQGD070** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.70** W/kg	Typique
2156	**23SQGD075** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.55** W/kg	Valeur de référence publiée
2157	**23SQGD075** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Maximum garanti
2158	**23SQGD075** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.73** W/kg	Typique
2159	**23SQGD080** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.56** W/kg	Valeur de référence publiée
2160	**23SQGD080** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Maximum garanti
2161	**23SQGD080** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Typique
2162	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.56** W/kg	Valeur de référence publiée
2163	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Typique
2164	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.56** W/kg	Valeur de référence publiée
2165	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Typique
2166	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.57** W/kg	Valeur de référence publiée
2167	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.76** W/kg	Typique
2168	**23SQGD085** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.59** W/kg	Valeur de référence publiée
2169	**23SQGD085** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Maximum garanti
2170	**23SQGD085** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Typique
2171	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.59** W/kg	Valeur de référence publiée
2172	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2173	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.59** W/kg	Valeur de référence publiée
2174	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Typique
2175	**23SQGD090** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.62** W/kg	Valeur de référence publiée
2176	**23SQGD090** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2177	**23SQGD090** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Typique
2178	**23SQH090** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
2179	**23SQH090** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Typique
2180	**27SQG090** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.67** W/kg	Valeur de référence publiée
2181	**27SQG090** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2182	**27SQG090** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.89** W/kg	Typique
2183	**27SQG095** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.68** W/kg	Valeur de référence publiée
2184	**27SQG095** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2185	**27SQG095** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.92** W/kg	Typique
2186	**27SQG100** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.69** W/kg	Valeur de référence publiée
2187	**27SQG100** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2188	**27SQG100** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Typique
2189	**27SQG110** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.70** W/kg	Valeur de référence publiée
2190	**27SQG110** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
2191	**27SQG110** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Typique
2192	**27SQGD080** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
2193	**27SQGD080** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Maximum garanti
2194	**27SQGD080** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Typique
2195	**27SQGD085** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.62** W/kg	Valeur de référence publiée
2196	**27SQGD085** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Maximum garanti
2197	**27SQGD085** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.83** W/kg	Typique
2198	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.62** W/kg	Valeur de référence publiée
2199	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.83** W/kg	Typique
2200	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.62** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2201	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.83** W/kg	Typique
2202	**27SQGD090** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.62** W/kg	Valeur de référence publiée
2203	**27SQGD090** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2204	**27SQGD090** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Typique
2205	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.62** W/kg	Valeur de référence publiée
2206	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Typique
2207	**27SQGD095** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
2208	**27SQGD095** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2209	**27SQGD095** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Typique
2210	**30SQG095** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.72** W/kg	Valeur de référence publiée
2211	**30SQG095** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2212	**30SQG095** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Typique
2213	**30SQG100** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
2214	**30SQG100** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2215	**30SQG100** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.97** W/kg	Typique
2216	**30SQG105** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.74** W/kg	Valeur de référence publiée
2217	**30SQG105** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Maximum garanti
2218	**30SQG105** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Typique
2219	**30SQG120** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.77** W/kg	Valeur de référence publiée
2220	**30SQG120** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.20** W/kg	Maximum garanti
2221	**30SQG120** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.04** W/kg	Typique
2222	**30SQGD090** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.67** W/kg	Valeur de référence publiée
2223	**30SQGD090** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2224	**30SQGD090** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Typique
2225	**30SQGD095** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.69** W/kg	Valeur de référence publiée
2226	**30SQGD095** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2227	**30SQGD095** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.91** W/kg	Typique
2228	**30SQGD100** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.71** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2229	**30SQGD100** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2230	**30SQGD100** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Typique
2231	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.71** W/kg	Valeur de référence publiée
2232	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Typique
2233	**30SQGD105** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
2234	**30SQGD105** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Maximum garanti
2235	**30SQGD105** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.98** W/kg	Typique
2236	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.63** W/kg	Maximum garanti
2237	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.62** W/kg	Typique
2238	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2239	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.89** W/kg	Typique
2240	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.64** W/kg	Maximum garanti
2241	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.63** W/kg	Typique
2242	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2243	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.93** W/kg	Typique
2244	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.67** W/kg	Maximum garanti
2245	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.66** W/kg	Typique
2246	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2247	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.98** W/kg	Typique
2248	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.74** W/kg	Maximum garanti
2249	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.73** W/kg	Typique
2250	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Maximum garanti
2251	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.03** W/kg	Typique
2252	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.77** W/kg	Maximum garanti
2253	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.76** W/kg	Typique
2254	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.07** W/kg	Maximum garanti
2255	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Typique
2256	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.74** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2257	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.73** W/kg	Typique
2258	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
2259	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.07** W/kg	Typique
2260	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.78** W/kg	Maximum garanti
2261	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.77** W/kg	Typique
2262	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
2263	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.07** W/kg	Typique
2264	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.78** W/kg	Maximum garanti
2265	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.77** W/kg	Typique
2266	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.14** W/kg	Maximum garanti
2267	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.07** W/kg	Typique
2268	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.82** W/kg	Maximum garanti
2269	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.81** W/kg	Typique
2270	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.17** W/kg	Maximum garanti
2271	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.15** W/kg	Typique
2272	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.77** W/kg	Maximum garanti
2273	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Typique
2274	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.20** W/kg	Maximum garanti
2275	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.14** W/kg	Typique
2276	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Maximum garanti
2277	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.78** W/kg	Typique
2278	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.20** W/kg	Maximum garanti
2279	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.18** W/kg	Typique
2280	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.84** W/kg	Maximum garanti
2281	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.83** W/kg	Typique
2282	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.22** W/kg	Maximum garanti
2283	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.19** W/kg	Typique
2284	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2285	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.83** W/kg	Typique
2286	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.30** W/kg	Maximum garanti
2287	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.23** W/kg	Typique
2288	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Maximum garanti
2289	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.84** W/kg	Typique
2290	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.30** W/kg	Maximum garanti
2291	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.24** W/kg	Typique
2292	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.93** W/kg	Maximum garanti
2293	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.92** W/kg	Typique
2294	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.30** W/kg	Maximum garanti
2295	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.25** W/kg	Typique
2296	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.96** W/kg	Maximum garanti
2297	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Typique
2298	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.40** W/kg	Maximum garanti
2299	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.34** W/kg	Typique
2300	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.58** W/kg	Maximum garanti
2301	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.57** W/kg	Typique
2302	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Maximum garanti
2303	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.78** W/kg	Typique
2304	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.60** W/kg	Maximum garanti
2305	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.59** W/kg	Typique
2306	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Maximum garanti
2307	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.83** W/kg	Typique
2308	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.62** W/kg	Maximum garanti
2309	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.61** W/kg	Typique
2310	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2311	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.88** W/kg	Typique
2312	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.64** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2313	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.63** W/kg	Typique
2314	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2315	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.93** W/kg	Typique
2316	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.67** W/kg	Maximum garanti
2317	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.66** W/kg	Typique
2318	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2319	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.98** W/kg	Typique
2320	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.76** W/kg	Maximum garanti
2321	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Typique
2322	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Maximum garanti
2323	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.04** W/kg	Typique
2324	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2325	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Maximum garanti
2326	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Maximum garanti
2327	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2328	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2329	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2330	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
2331	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2332	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2333	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Maximum garanti
2334	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
2335	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.20** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2336	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.15** W/kg	Maximum garanti
2337	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.25** W/kg	Maximum garanti
2338	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.35** W/kg	Maximum garanti
2339	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.70** W/kg	Maximum garanti
2340	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.70** W/kg	Maximum garanti
2341	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Maximum garanti
2342	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Maximum garanti
2343	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.78** W/kg	Maximum garanti
2344	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Maximum garanti
2345	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Maximum garanti
2346	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Maximum garanti
2347	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2348	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2349	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2350	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2351	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2352	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2353	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Maximum garanti
2354	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2355	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
2356	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.25** W/kg	Maximum garanti

Performances à 60 Hz

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2357	**H100-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.32** W/kg	Maximum garanti
2358	**H100-30** Aperam	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.32** W/kg	Maximum garanti
2359	**H105-30** Aperam	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.38** W/kg	Maximum garanti
2360	**H110-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.45** W/kg	Maximum garanti
2361	**H110-30** Aperam	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.46** W/kg	Maximum garanti
2362	**H120-30** Aperam	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.58** W/kg	Maximum garanti
2363	**L080-23** Aperam	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Maximum garanti
2364	**L085-23** Aperam	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.12** W/kg	Maximum garanti
2365	**L085-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.12** W/kg	Maximum garanti
2366	**L090-23** Aperam	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.18** W/kg	Maximum garanti
2367	**L090-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.18** W/kg	Maximum garanti
2368	**L095-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.25** W/kg	Maximum garanti
2369	**L100-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.32** W/kg	Maximum garanti
2370	**R120-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.58** W/kg	Maximum garanti
2371	**R130-27** Aperam	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.68** W/kg	Maximum garanti
2372	**R130-30** Aperam	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.71** W/kg	Maximum garanti
2373	**R140-30** Aperam	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.83** W/kg	Maximum garanti
2374	**18QG080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
2375	**18QG080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typique
2376	**18QG085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Typique
2377	**18QG085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
2378	**18QG095** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2379	**18QG095** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typique
2380	**18RK065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
2381	**18RK065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
2382	**18RK070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
2383	**18RK070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
2384	**18RK075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typique
2385	**18RK075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
2386	**18RK085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
2387	**18RK085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Typique
2388	**20QG080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
2389	**20QG080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
2390	**20QG085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
2391	**20QG085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typique
2392	**20QG095** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
2393	**20QG095** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typique
2394	**20RK070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
2395	**20RK070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
2396	**20RK075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
2397	**20RK075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
2398	**20RK085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
2399	**20RK085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
2400	**23Q110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
2401	**23Q110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typique
2402	**23QG085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
2403	**23QG085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typique
2404	**23QG090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
2405	**23QG090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Typique
2406	**23QG095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2407	**23QG095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typique
2408	**23QG100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
2409	**23QG100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typique
2410	**23RK075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
2411	**23RK075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
2412	**23RK080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
2413	**23RK080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typique
2414	**23RK085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Typique
2415	**23RK085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Typique
2416	**23RK090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
2417	**23RK090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typique
2418	**23RK100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
2419	**23RK100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typique
2420	**27Q120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
2421	**27Q120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Typique
2422	**27QG090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
2423	**27QG090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typique
2424	**27QG095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
2425	**27QG095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typique
2426	**27QG100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Typique
2427	**27QG100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typique
2428	**27QG120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Typique
2429	**27QG120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Typique
2430	**27RK085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
2431	**27RK085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Typique
2432	**27RK090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
2433	**27RK090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
2434	**27RK095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2435	**27RK095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typique
2436	**27RK100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
2437	**27RK100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typique
2438	**30Q120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
2439	**30Q120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Typique
2440	**30Q130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Typique
2441	**30Q130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Typique
2442	**30QG100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
2443	**30QG100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typique
2444	**30QG105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
2445	**30QG105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Typique
2446	**30QG120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Typique
2447	**30QG120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Typique
2448	**30RK095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
2449	**30RK095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typique
2450	**30RK100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
2451	**30RK100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typique
2452	**30RK105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Typique
2453	**30RK105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Typique
2454	**35Q145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	Typique
2455	**35Q145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Typique
2456	**35Q155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Typique
2457	**35Q155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Typique
2458	**35QG135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Typique
2459	**35QG135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Typique
2460	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valeur de référence publiée
2461	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
2462	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2463	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
2464	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valeur de référence publiée
2465	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
2466	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Maximum garanti
2467	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Typique
2468	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée
2469	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
2470	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Maximum garanti
2471	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
2472	**B18P085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valeur de référence publiée
2473	**B18P085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Maximum garanti
2474	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Valeur de référence publiée
2475	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typique
2476	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	Maximum garanti
2477	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
2478	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Valeur de référence publiée
2479	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typique
2480	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Maximum garanti
2481	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typique
2482	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Valeur de référence publiée
2483	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typique
2484	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Maximum garanti
2485	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
2486	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valeur de référence publiée
2487	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typique
2488	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
2489	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
2490	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2491	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
2492	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2493	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typique
2494	**B20HS075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
2495	**B20HS075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Maximum garanti
2496	**B20HS080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valeur de référence publiée
2497	**B20HS080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Maximum garanti
2498	**B20HS085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Valeur de référence publiée
2499	**B20HS085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Maximum garanti
2500	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
2501	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
2502	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Maximum garanti
2503	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
2504	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valeur de référence publiée
2505	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
2506	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Maximum garanti
2507	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typique
2508	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valeur de référence publiée
2509	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
2510	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Maximum garanti
2511	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
2512	**B20PD080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valeur de référence publiée
2513	**B20PD080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Maximum garanti
2514	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valeur de référence publiée
2515	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
2516	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Maximum garanti
2517	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
2518	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2519	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
2520	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Maximum garanti
2521	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Typique
2522	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valeur de référence publiée
2523	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typique
2524	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Maximum garanti
2525	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typique
2526	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valeur de référence publiée
2527	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
2528	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
2529	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
2530	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valeur de référence publiée
2531	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
2532	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2533	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
2534	**B20R085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valeur de référence publiée
2535	**B20R085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
2536	**B20RD065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Valeur de référence publiée
2537	**B20RD065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Maximum garanti
2538	**B20RD070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valeur de référence publiée
2539	**B20RD070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Maximum garanti
2540	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Valeur de référence publiée
2541	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
2542	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Maximum garanti
2543	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typique
2544	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Valeur de référence publiée
2545	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
2546	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2547	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
2548	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valeur de référence publiée
2549	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
2550	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
2551	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
2552	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
2553	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
2554	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
2555	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Typique
2556	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valeur de référence publiée
2557	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
2558	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
2559	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typique
2560	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Valeur de référence publiée
2561	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
2562	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Maximum garanti
2563	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typique
2564	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Valeur de référence publiée
2565	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
2566	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Maximum garanti
2567	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typique
2568	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valeur de référence publiée
2569	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
2570	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
2571	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
2572	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Valeur de référence publiée
2573	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
2574	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2575	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typique
2576	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Valeur de référence publiée
2577	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
2578	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
2579	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typique
2580	**B23PD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Valeur de référence publiée
2581	**B23PD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
2582	**B23PD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Valeur de référence publiée
2583	**B23PD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Maximum garanti
2584	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valeur de référence publiée
2585	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typique
2586	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Maximum garanti
2587	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
2588	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valeur de référence publiée
2589	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Maximum garanti
2590	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valeur de référence publiée
2591	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
2592	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Maximum garanti
2593	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
2594	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valeur de référence publiée
2595	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
2596	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Maximum garanti
2597	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
2598	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valeur de référence publiée
2599	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
2600	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Maximum garanti
2601	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
2602	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2603	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
2604	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Maximum garanti
2605	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
2606	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valeur de référence publiée
2607	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
2608	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Maximum garanti
2609	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typique
2610	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valeur de référence publiée
2611	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
2612	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Maximum garanti
2613	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typique
2614	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
2615	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
2616	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
2617	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typique
2618	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
2619	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
2620	**B23RD070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valeur de référence publiée
2621	**B23RD070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Maximum garanti
2622	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
2623	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
2624	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Maximum garanti
2625	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
2626	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Valeur de référence publiée
2627	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
2628	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Maximum garanti
2629	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
2630	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2631	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
2632	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Maximum garanti
2633	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
2634	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Valeur de référence publiée
2635	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
2636	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Maximum garanti
2637	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Typique
2638	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Valeur de référence publiée
2639	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
2640	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	Maximum garanti
2641	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Typique
2642	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	Valeur de référence publiée
2643	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Maximum garanti
2644	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
2645	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
2646	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Maximum garanti
2647	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typique
2648	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
2649	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Maximum garanti
2650	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Valeur de référence publiée
2651	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
2652	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Maximum garanti
2653	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typique
2654	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Valeur de référence publiée
2655	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Maximum garanti
2656	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Valeur de référence publiée
2657	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
2658	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2659	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typique
2660	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Valeur de référence publiée
2661	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Maximum garanti
2662	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Valeur de référence publiée
2663	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Typique
2664	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Maximum garanti
2665	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typique
2666	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Valeur de référence publiée
2667	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
2668	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Maximum garanti
2669	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typique
2670	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valeur de référence publiée
2671	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
2672	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Maximum garanti
2673	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Typique
2674	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valeur de référence publiée
2675	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Maximum garanti
2676	**B27P120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Valeur de référence publiée
2677	**B27P120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
2678	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Valeur de référence publiée
2679	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
2680	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valeur de référence publiée
2681	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
2682	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Maximum garanti
2683	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
2684	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valeur de référence publiée
2685	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Maximum garanti
2686	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2687	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typique
2688	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Maximum garanti
2689	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
2690	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Valeur de référence publiée
2691	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Maximum garanti
2692	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valeur de référence publiée
2693	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
2694	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
2695	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typique
2696	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valeur de référence publiée
2697	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
2698	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
2699	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typique
2700	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valeur de référence publiée
2701	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
2702	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Maximum garanti
2703	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Typique
2704	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valeur de référence publiée
2705	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
2706	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Maximum garanti
2707	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Typique
2708	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Valeur de référence publiée
2709	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Typique
2710	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Maximum garanti
2711	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	Typique
2712	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	Valeur de référence publiée
2713	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
2714	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2715	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	Typique
2716	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Valeur de référence publiée
2717	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
2718	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
2719	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Typique
2720	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Valeur de référence publiée
2721	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
2722	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Valeur de référence publiée
2723	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
2724	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
2725	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typique
2726	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Valeur de référence publiée
2727	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
2728	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Valeur de référence publiée
2729	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
2730	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Maximum garanti
2731	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typique
2732	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Valeur de référence publiée
2733	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
2734	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Maximum garanti
2735	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typique
2736	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Valeur de référence publiée
2737	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
2738	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Maximum garanti
2739	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Typique
2740	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Valeur de référence publiée
2741	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
2742	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2743	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Typique
2744	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Valeur de référence publiée
2745	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
2746	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Maximum garanti
2747	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Typique
2748	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Valeur de référence publiée
2749	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Typique
2750	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Maximum garanti
2751	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Typique
2752	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valeur de référence publiée
2753	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
2754	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Maximum garanti
2755	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typique
2756	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valeur de référence publiée
2757	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Maximum garanti
2758	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Valeur de référence publiée
2759	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
2760	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Maximum garanti
2761	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typique
2762	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Valeur de référence publiée
2763	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Maximum garanti
2764	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Valeur de référence publiée
2765	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
2766	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Maximum garanti
2767	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typique
2768	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Valeur de référence publiée
2769	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Typique
2770	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2771	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typique
2772	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valeur de référence publiée
2773	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
2774	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
2775	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Typique
2776	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valeur de référence publiée
2777	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
2778	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	Valeur de référence publiée
2779	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Typique
2780	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	Maximum garanti
2781	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Typique
2782	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	Valeur de référence publiée
2783	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	Typique
2784	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	Maximum garanti
2785	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Typique
2786	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	Valeur de référence publiée
2787	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Typique
2788	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	Maximum garanti
2789	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Typique
2790	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Valeur de référence publiée
2791	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
2792	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Maximum garanti
2793	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Typique
2794	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Valeur de référence publiée
2795	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	Typique
2796	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Maximum garanti
2797	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Typique
2798	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2799	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	Typique
2800	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Maximum garanti
2801	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Typique
2802	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Typique
2803	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01276** W/kg	Typique
2804	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0276** W/kg	Typique
2805	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0482** W/kg	Typique
2806	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0745** W/kg	Typique
2807	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1060** W/kg	Typique
2808	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1437** W/kg	Typique
2809	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1873** W/kg	Typique
2810	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2368** W/kg	Typique
2811	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.293** W/kg	Typique
2812	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.355** W/kg	Typique
2813	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.422** W/kg	Typique
2814	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.496** W/kg	Typique
2815	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.577** W/kg	Typique
2816	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Typique
2817	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.650** W/kg	Typique
2818	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.764** W/kg	Typique
2819	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Maximum garanti
2820	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Typique
2821	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.897** W/kg	Typique
2822	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.090** W/kg	Typique
2823	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.512** W/kg	Typique
2824	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00419** W/kg	Typique
2825	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00464** W/kg	Typique
2826	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01587** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2827	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Typique
2828	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0365** W/kg	Typique
2829	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0349** W/kg	Typique
2830	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0633** W/kg	Typique
2831	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0609** W/kg	Typique
2832	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0934** W/kg	Typique
2833	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0969** W/kg	Typique
2834	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1368** W/kg	Typique
2835	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1321** W/kg	Typique
2836	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1770** W/kg	Typique
2837	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1831** W/kg	Typique
2838	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.228** W/kg	Typique
2839	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.236** W/kg	Typique
2840	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.286** W/kg	Typique
2841	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.296** W/kg	Typique
2842	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.351** W/kg	Typique
2843	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.363** W/kg	Typique
2844	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.438** W/kg	Typique
2845	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.423** W/kg	Typique
2846	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.503** W/kg	Typique
2847	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.520** W/kg	Typique
2848	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.611** W/kg	Typique
2849	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.591** W/kg	Typique
2850	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.687** W/kg	Typique
2851	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.711** W/kg	Typique
2852	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Maximum garanti
2853	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.822** W/kg	Typique
2854	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.796** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2855	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Typique
2856	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.916** W/kg	Typique
2857	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.952** W/kg	Typique
2858	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Maximum garanti
2859	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Typique
2860	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.080** W/kg	Typique
2861	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.116** W/kg	Typique
2862	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.348** W/kg	Typique
2863	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.383** W/kg	Typique
2864	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.92** W/kg	Typique
2865	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.98** W/kg	Typique
2866	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00785** VA/kg	Typique
2867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00844** VA/kg	Typique
2868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0290** VA/kg	Typique
2869	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0275** VA/kg	Typique
2870	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0595** VA/kg	Typique
2871	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0575** VA/kg	Typique
2872	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0957** VA/kg	Typique
2873	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0976** VA/kg	Typique
2874	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1420** VA/kg	Typique
2875	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1406** VA/kg	Typique
2876	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1921** VA/kg	Typique
2877	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1917** VA/kg	Typique
2878	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.249** VA/kg	Typique
2879	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.248** VA/kg	Typique
2880	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.311** VA/kg	Typique
2881	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.309** VA/kg	Typique
2882	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.380** VA/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2883	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Typique
2884	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.455** VA/kg	Typique
2885	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.451** VA/kg	Typique
2886	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.537** VA/kg	Typique
2887	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.531** VA/kg	Typique
2888	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.628** VA/kg	Typique
2889	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.621** VA/kg	Typique
2890	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** VA/kg	Typique
2891	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.725** VA/kg	Typique
2892	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.840** VA/kg	Typique
2893	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.853** VA/kg	Typique
2894	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.005** VA/kg	Typique
2895	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.996** VA/kg	Typique
2896	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.168** VA/kg	Typique
2897	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.209** VA/kg	Typique
2898	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.576** VA/kg	Typique
2899	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.581** VA/kg	Typique
2900	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.82** VA/kg	Typique
2901	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.69** VA/kg	Typique
2902	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.43** VA/kg	Typique
2903	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.70** VA/kg	Typique
2904	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00385** W/kg	Typique
2905	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01451** W/kg	Typique
2906	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Typique
2907	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0554** W/kg	Typique
2908	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0852** W/kg	Typique
2909	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1210** W/kg	Typique
2910	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1628** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2911	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.211** W/kg	Typique
2912	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.265** W/kg	Typique
2913	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.325** W/kg	Typique
2914	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.394** W/kg	Typique
2915	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.470** W/kg	Typique
2916	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.555** W/kg	Typique
2917	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.648** W/kg	Typique
2918	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
2919	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Typique
2920	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Typique
2921	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.867** W/kg	Typique
2922	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Maximum garanti
2923	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typique
2924	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.017** W/kg	Typique
2925	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.264** W/kg	Typique
2926	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.766** W/kg	Typique
2927	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00717** VA/kg	Typique
2928	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0250** VA/kg	Typique
2929	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0523** VA/kg	Typique
2930	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0873** VA/kg	Typique
2931	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1293** VA/kg	Typique
2932	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1776** VA/kg	Typique
2933	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.233** VA/kg	Typique
2934	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** VA/kg	Typique
2935	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.367** VA/kg	Typique
2936	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** VA/kg	Typique
2937	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.551** VA/kg	Typique
2938	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.671** VA/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2939	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.819** VA/kg	Typique
2940	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.000** VA/kg	Typique
2941	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.225** VA/kg	Typique
2942	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.524** VA/kg	Typique
2943	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.04** VA/kg	Typique
2944	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.48** VA/kg	Typique
2945	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.19** VA/kg	Typique
2946	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** W/kg	Typique
2947	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00514** W/kg	Typique
2948	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01873** W/kg	Typique
2949	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01938** W/kg	Typique
2950	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0414** W/kg	Typique
2951	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0426** W/kg	Typique
2952	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0723** W/kg	Typique
2953	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0739** W/kg	Typique
2954	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1105** W/kg	Typique
2955	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1129** W/kg	Typique
2956	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1589** W/kg	Typique
2957	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1558** W/kg	Typique
2958	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.212** W/kg	Typique
2959	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.208** W/kg	Typique
2960	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.272** W/kg	Typique
2961	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.267** W/kg	Typique
2962	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.341** W/kg	Typique
2963	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.334** W/kg	Typique
2964	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.417** W/kg	Typique
2965	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.409** W/kg	Typique
2966	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.502** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2967	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.492** W/kg	Typique
2968	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.595** W/kg	Typique
2969	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.584** W/kg	Typique
2970	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.686** W/kg	Typique
2971	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.698** W/kg	Typique
2972	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.811** W/kg	Typique
2973	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.798** W/kg	Typique
2974	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Maximum garanti
2975	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Typique
2976	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Typique
2977	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.924** W/kg	Typique
2978	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.080** W/kg	Typique
2979	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.064** W/kg	Typique
2980	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Maximum garanti
2981	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.250** W/kg	Typique
2982	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Typique
2983	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.258** W/kg	Typique
2984	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.523** W/kg	Typique
2985	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.534** W/kg	Typique
2986	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.09** W/kg	Typique
2987	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.11** W/kg	Typique
2988	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00853** VA/kg	Typique
2989	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00912** VA/kg	Typique
2990	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0319** VA/kg	Typique
2991	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0307** VA/kg	Typique
2992	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0645** VA/kg	Typique
2993	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0657** VA/kg	Typique
2994	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1071** VA/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
2995	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1079** VA/kg	Typique
2996	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1574** VA/kg	Typique
2997	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1569** VA/kg	Typique
2998	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.214** VA/kg	Typique
2999	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.212** VA/kg	Typique
3000	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.278** VA/kg	Typique
3001	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.273** VA/kg	Typique
3002	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.347** VA/kg	Typique
3003	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.341** VA/kg	Typique
3004	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.424** VA/kg	Typique
3005	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.414** VA/kg	Typique
3006	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.507** VA/kg	Typique
3007	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.495** VA/kg	Typique
3008	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.597** VA/kg	Typique
3009	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.583** VA/kg	Typique
3010	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.680** VA/kg	Typique
3011	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.697** VA/kg	Typique
3012	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.809** VA/kg	Typique
3013	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.791** VA/kg	Typique
3014	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.915** VA/kg	Typique
3015	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.937** VA/kg	Typique
3016	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.092** VA/kg	Typique
3017	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.069** VA/kg	Typique
3018	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.304** VA/kg	Typique
3019	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.268** VA/kg	Typique
3020	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.664** VA/kg	Typique
3021	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.665** VA/kg	Typique
3022	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.58** VA/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3023	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.75** VA/kg	Typique
3024	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.02** VA/kg	Typique
3025	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**9.82** VA/kg	Typique
3026	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00441** W/kg	Typique
3027	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Typique
3028	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0370** W/kg	Typique
3029	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0647** W/kg	Typique
3030	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0996** W/kg	Typique
3031	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1413** W/kg	Typique
3032	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1900** W/kg	Typique
3033	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.246** W/kg	Typique
3034	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.309** W/kg	Typique
3035	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.380** W/kg	Typique
3036	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.459** W/kg	Typique
3037	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.547** W/kg	Typique
3038	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.644** W/kg	Typique
3039	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.749** W/kg	Typique
3040	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
3041	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.865** W/kg	Typique
3042	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typique
3043	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.994** W/kg	Typique
3044	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
3045	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Typique
3046	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.154** W/kg	Typique
3047	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.405** W/kg	Typique
3048	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.876** W/kg	Typique
3049	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00683** VA/kg	Typique
3050	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0244** VA/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3051	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0518** VA/kg	Typique
3052	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0874** VA/kg	Typique
3053	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1306** VA/kg	Typique
3054	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1808** VA/kg	Typique
3055	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.238** VA/kg	Typique
3056	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.303** VA/kg	Typique
3057	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Typique
3058	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.463** VA/kg	Typique
3059	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.565** VA/kg	Typique
3060	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.685** VA/kg	Typique
3061	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.829** VA/kg	Typique
3062	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.999** VA/kg	Typique
3063	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.200** VA/kg	Typique
3064	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.453** VA/kg	Typique
3065	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.887** VA/kg	Typique
3066	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/kg	Typique
3067	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.15** VA/kg	Typique
3068	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00586** W/kg	Typique
3069	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00569** W/kg	Typique
3070	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0214** W/kg	Typique
3071	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0218** W/kg	Typique
3072	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0463** W/kg	Typique
3073	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** W/kg	Typique
3074	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0799** W/kg	Typique
3075	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0812** W/kg	Typique
3076	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1232** W/kg	Typique
3077	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1211** W/kg	Typique
3078	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1727** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3079	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1699** W/kg	Typique
3080	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.230** W/kg	Typique
3081	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.226** W/kg	Typique
3082	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.289** W/kg	Typique
3083	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** W/kg	Typique
3084	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.360** W/kg	Typique
3085	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.368** W/kg	Typique
3086	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.439** W/kg	Typique
3087	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** W/kg	Typique
3088	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.527** W/kg	Typique
3089	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.540** W/kg	Typique
3090	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.625** W/kg	Typique
3091	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.640** W/kg	Typique
3092	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.748** W/kg	Typique
3093	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** W/kg	Typique
3094	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.868** W/kg	Typique
3095	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.849** W/kg	Typique
3096	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Maximum garanti
3097	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.999** W/kg	Typique
3098	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.982** W/kg	Typique
3099	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Typique
3100	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.149** W/kg	Typique
3101	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.126** W/kg	Typique
3102	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Maximum garanti
3103	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.31** W/kg	Typique
3104	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.333** W/kg	Typique
3105	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.313** W/kg	Typique
3106	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.596** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3107	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.629** W/kg	Typique
3108	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.22** W/kg	Typique
3109	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.26** W/kg	Typique
3110	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00878** VA/kg	Typique
3111	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00946** VA/kg	Typique
3112	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0323** VA/kg	Typique
3113	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0311** VA/kg	Typique
3114	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0659** VA/kg	Typique
3115	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0647** VA/kg	Typique
3116	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1073** VA/kg	Typique
3117	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1083** VA/kg	Typique
3118	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1577** VA/kg	Typique
3119	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1584** VA/kg	Typique
3120	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Typique
3121	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Typique
3122	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.279** VA/kg	Typique
3123	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.280** VA/kg	Typique
3124	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.352** VA/kg	Typique
3125	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.350** VA/kg	Typique
3126	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.429** VA/kg	Typique
3127	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.431** VA/kg	Typique
3128	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.518** VA/kg	Typique
3129	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.515** VA/kg	Typique
3130	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.609** VA/kg	Typique
3131	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.614** VA/kg	Typique
3132	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.720** VA/kg	Typique
3133	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.713** VA/kg	Typique
3134	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.830** VA/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3135	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.837** VA/kg	Typique
3136	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.960** VA/kg	Typique
3137	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.972** VA/kg	Typique
3138	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.120** VA/kg	Typique
3139	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.134** VA/kg	Typique
3140	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.331** VA/kg	Typique
3141	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.351** VA/kg	Typique
3142	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.683** VA/kg	Typique
3143	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.706** VA/kg	Typique
3144	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Typique
3145	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Typique
3146	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Typique
3147	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Typique
3148	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00487** W/kg	Typique
3149	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01871** W/kg	Typique
3150	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0413** W/kg	Typique
3151	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0720** W/kg	Typique
3152	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1103** W/kg	Typique
3153	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1559** W/kg	Typique
3154	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.209** W/kg	Typique
3155	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** W/kg	Typique
3156	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.337** W/kg	Typique
3157	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.413** W/kg	Typique
3158	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.498** W/kg	Typique
3159	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.592** W/kg	Typique
3160	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.696** W/kg	Typique
3161	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.809** W/kg	Typique
3162	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.99** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3163	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Typique
3164	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Typique
3165	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.079** W/kg	Typique
3166	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Maximum garanti
3167	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Typique
3168	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.252** W/kg	Typique
3169	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.506** W/kg	Typique
3170	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.02** W/kg	Typique
3171	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00741** VA/kg	Typique
3172	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0268** VA/kg	Typique
3173	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0566** VA/kg	Typique
3174	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0952** VA/kg	Typique
3175	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1416** VA/kg	Typique
3176	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1954** VA/kg	Typique
3177	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.257** VA/kg	Typique
3178	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.326** VA/kg	Typique
3179	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.405** VA/kg	Typique
3180	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.498** VA/kg	Typique
3181	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.605** VA/kg	Typique
3182	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.730** VA/kg	Typique
3183	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.877** VA/kg	Typique
3184	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.053** VA/kg	Typique
3185	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.271** VA/kg	Typique
3186	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.566** VA/kg	Typique
3187	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.05** VA/kg	Typique
3188	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.31** VA/kg	Typique
3189	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.25** VA/kg	Typique
3190	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00182** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3191	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00688** W/lb	Typique
3192	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Typique
3193	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Typique
3194	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0409** W/lb	Typique
3195	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0584** W/lb	Typique
3196	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0788** W/lb	Typique
3197	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Typique
3198	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Typique
3199	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.158** W/lb	Typique
3200	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.191** W/lb	Typique
3201	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** W/lb	Typique
3202	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.269** W/lb	Typique
3203	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.317** W/lb	Typique
3204	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Maximum garanti
3205	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Typique
3206	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Typique
3207	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.451** W/lb	Typique
3208	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.609** W/lb	Maximum garanti
3209	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Typique
3210	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Typique
3211	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Typique
3212	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.00** W/lb	Typique
3213	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** VA/lb	Typique
3214	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0164** VA/lb	Typique
3215	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0330** VA/lb	Typique
3216	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** VA/lb	Typique
3217	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0765** VA/lb	Typique
3218	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.102** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3219	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Typique
3220	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Typique
3221	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.196** VA/lb	Typique
3222	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.234** VA/lb	Typique
3223	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.277** VA/lb	Typique
3224	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.328** VA/lb	Typique
3225	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.390** VA/lb	Typique
3226	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.474** VA/lb	Typique
3227	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** VA/lb	Typique
3228	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.853** VA/lb	Typique
3229	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** VA/lb	Typique
3230	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.17** VA/lb	Typique
3231	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.3** VA/lb	Typique
3232	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00193** W/lb	Typique
3233	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00716** W/lb	Typique
3234	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0156** W/lb	Typique
3235	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0269** W/lb	Typique
3236	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0412** W/lb	Typique
3237	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0585** W/lb	Typique
3238	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0789** W/lb	Typique
3239	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Typique
3240	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Typique
3241	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.159** W/lb	Typique
3242	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.192** W/lb	Typique
3243	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.230** W/lb	Typique
3244	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.271** W/lb	Typique
3245	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.320** W/lb	Typique
3246	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3247	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Typique
3248	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Typique
3249	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.459** W/lb	Typique
3250	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.620** W/lb	Maximum garanti
3251	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Typique
3252	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Typique
3253	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.807** W/lb	Typique
3254	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.06** W/lb	Typique
3255	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00426** VA/lb	Typique
3256	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0142** VA/lb	Typique
3257	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Typique
3258	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Typique
3259	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0655** VA/lb	Typique
3260	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0879** VA/lb	Typique
3261	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** VA/lb	Typique
3262	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.140** VA/lb	Typique
3263	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.171** VA/lb	Typique
3264	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.205** VA/lb	Typique
3265	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.243** VA/lb	Typique
3266	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Typique
3267	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Typique
3268	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.416** VA/lb	Typique
3269	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.531** VA/lb	Typique
3270	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.749** VA/lb	Typique
3271	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** VA/lb	Typique
3272	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.66** VA/lb	Typique
3273	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.5** VA/lb	Typique
3274	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00192** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3275	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00201** W/lb	Typique
3276	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00742** W/lb	Typique
3277	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00762** W/lb	Typique
3278	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0167** W/lb	Typique
3279	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0163** W/lb	Typique
3280	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0291** W/lb	Typique
3281	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Typique
3282	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0447** W/lb	Typique
3283	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0438** W/lb	Typique
3284	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Typique
3285	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0636** W/lb	Typique
3286	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0858** W/lb	Typique
3287	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0834** W/lb	Typique
3288	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Typique
3289	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.111** W/lb	Typique
3290	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.140** W/lb	Typique
3291	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Typique
3292	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.172** W/lb	Typique
3293	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Typique
3294	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Typique
3295	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.207** W/lb	Typique
3296	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.246** W/lb	Typique
3297	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Typique
3298	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Typique
3299	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.291** W/lb	Typique
3300	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.341** W/lb	Typique
3301	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Typique
3302	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.445** W/lb	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3303	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Typique
3304	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.394** W/lb	Typique
3305	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.402** W/lb	Typique
3306	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.467** W/lb	Typique
3307	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.481** W/lb	Typique
3308	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.700** W/lb	Maximum garanti
3309	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.581** W/lb	Typique
3310	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.585** W/lb	Typique
3311	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.598** W/lb	Typique
3312	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.773** W/lb	Typique
3313	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.801** W/lb	Typique
3314	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.03** W/lb	Typique
3315	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.999** W/lb	Typique
3316	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00504** VA/lb	Typique
3317	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00560** VA/lb	Typique
3318	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0186** VA/lb	Typique
3319	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Typique
3320	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0369** VA/lb	Typique
3321	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** VA/lb	Typique
3322	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0592** VA/lb	Typique
3323	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0555** VA/lb	Typique
3324	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0799** VA/lb	Typique
3325	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0846** VA/lb	Typique
3326	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.107** VA/lb	Typique
3327	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Typique
3328	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.144** VA/lb	Typique
3329	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.137** VA/lb	Typique
3330	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3331	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.179** VA/lb	Typique
3332	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** VA/lb	Typique
3333	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Typique
3334	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.246** VA/lb	Typique
3335	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.259** VA/lb	Typique
3336	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.306** VA/lb	Typique
3337	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.291** VA/lb	Typique
3338	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.360** VA/lb	Typique
3339	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.343** VA/lb	Typique
3340	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.406** VA/lb	Typique
3341	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.429** VA/lb	Typique
3342	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.489** VA/lb	Typique
3343	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.511** VA/lb	Typique
3344	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.645** VA/lb	Typique
3345	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.612** VA/lb	Typique
3346	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.839** VA/lb	Typique
3347	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Typique
3348	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Typique
3349	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** VA/lb	Typique
3350	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.84** VA/lb	Typique
3351	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.90** VA/lb	Typique
3352	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.7** VA/lb	Typique
3353	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Typique
3354	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00202** W/lb	Typique
3355	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00753** W/lb	Typique
3356	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Typique
3357	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Typique
3358	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3359	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Typique
3360	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0836** W/lb	Typique
3361	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Typique
3362	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Typique
3363	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.167** W/lb	Typique
3364	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.202** W/lb	Typique
3365	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.241** W/lb	Typique
3366	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Typique
3367	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.335** W/lb	Typique
3368	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.405** W/lb	Maximum garanti
3369	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Typique
3370	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Typique
3371	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.473** W/lb	Typique
3372	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.610** W/lb	Maximum garanti
3373	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Typique
3374	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Typique
3375	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.784** W/lb	Typique
3376	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Typique
3377	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00493** VA/lb	Typique
3378	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0165** VA/lb	Typique
3379	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0332** VA/lb	Typique
3380	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0536** VA/lb	Typique
3381	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0772** VA/lb	Typique
3382	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.104** VA/lb	Typique
3383	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.133** VA/lb	Typique
3384	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** VA/lb	Typique
3385	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.200** VA/lb	Typique
3386	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.240** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3387	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.284** VA/lb	Typique
3388	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.336** VA/lb	Typique
3389	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.399** VA/lb	Typique
3390	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.483** VA/lb	Typique
3391	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.610** VA/lb	Typique
3392	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Typique
3393	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Typique
3394	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.92** VA/lb	Typique
3395	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Typique
3396	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Typique
3397	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00735** W/lb	Typique
3398	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0161** W/lb	Typique
3399	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Typique
3400	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0428** W/lb	Typique
3401	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.061** W/lb	Typique
3402	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0822** W/lb	Typique
3403	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Typique
3404	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Typique
3405	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Typique
3406	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Typique
3407	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Typique
3408	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Typique
3409	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.333** W/lb	Typique
3410	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.410** W/lb	Maximum garanti
3411	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Typique
3412	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Typique
3413	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.472** W/lb	Typique
3414	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3415	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Typique
3416	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Typique
3417	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.795** W/lb	Typique
3418	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Typique
3419	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00414** VA/lb	Typique
3420	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0140** VA/lb	Typique
3421	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0281** VA/lb	Typique
3422	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Typique
3423	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Typique
3424	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0890** VA/lb	Typique
3425	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Typique
3426	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Typique
3427	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Typique
3428	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.211** VA/lb	Typique
3429	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.251** VA/lb	Typique
3430	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.298** VA/lb	Typique
3431	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.356** VA/lb	Typique
3432	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.433** VA/lb	Typique
3433	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Typique
3434	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.774** VA/lb	Typique
3435	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** VA/lb	Typique
3436	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.81** VA/lb	Typique
3437	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Typique
3438	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Typique
3439	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00734** W/lb	Typique
3440	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0160** W/lb	Typique
3441	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Typique
3442	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0429** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3443	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0611** W/lb	Typique
3444	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0824** W/lb	Typique
3445	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Typique
3446	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Typique
3447	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Typique
3448	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Typique
3449	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Typique
3450	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Typique
3451	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Typique
3452	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Maximum garanti
3453	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Typique
3454	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Typique
3455	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Typique
3456	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.580** W/lb	Maximum garanti
3457	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Typique
3458	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Typique
3459	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.767** W/lb	Typique
3460	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.01** W/lb	Typique
3461	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00463** VA/lb	Typique
3462	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0156** VA/lb	Typique
3463	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0314** VA/lb	Typique
3464	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0510** VA/lb	Typique
3465	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0737** VA/lb	Typique
3466	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0991** VA/lb	Typique
3467	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.127** VA/lb	Typique
3468	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.158** VA/lb	Typique
3469	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.192** VA/lb	Typique
3470	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.230** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3471	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.273** VA/lb	Typique
3472	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.323** VA/lb	Typique
3473	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.383** VA/lb	Typique
3474	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.463** VA/lb	Typique
3475	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Typique
3476	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.803** VA/lb	Typique
3477	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** VA/lb	Typique
3478	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.64** VA/lb	Typique
3479	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Typique
3480	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00249** W/lb	Typique
3481	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00242** W/lb	Typique
3482	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00935** W/lb	Typique
3483	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Typique
3484	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Typique
3485	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Typique
3486	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0346** W/lb	Typique
3487	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0347** W/lb	Typique
3488	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Typique
3489	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0531** W/lb	Typique
3490	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0742** W/lb	Typique
3491	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0748** W/lb	Typique
3492	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.100** W/lb	Typique
3493	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0990** W/lb	Typique
3494	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Typique
3495	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Typique
3496	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Typique
3497	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.162** W/lb	Typique
3498	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.195** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3499	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Typique
3500	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.239** W/lb	Typique
3501	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.236** W/lb	Typique
3502	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.281** W/lb	Typique
3503	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.285** W/lb	Typique
3504	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.333** W/lb	Typique
3505	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.336** W/lb	Typique
3506	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.395** W/lb	Typique
3507	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.391** W/lb	Typique
3508	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Maximum garanti
3509	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.460** W/lb	Typique
3510	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.462** W/lb	Typique
3511	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.463** W/lb	Typique
3512	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.546** W/lb	Typique
3513	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.550** W/lb	Typique
3514	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Maximum garanti
3515	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.666** W/lb	Typique
3516	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.673** W/lb	Typique
3517	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.670** W/lb	Typique
3518	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.845** W/lb	Typique
3519	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.872** W/lb	Typique
3520	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.090** W/lb	Typique
3521	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.990** W/lb	Typique
3522	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00524** VA/lb	Typique
3523	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/lb	Typique
3524	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0176** VA/lb	Typique
3525	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0192** VA/lb	Typique
3526	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0354** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3527	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0381** VA/lb	Typique
3528	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0613** VA/lb	Typique
3529	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0574** VA/lb	Typique
3530	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Typique
3531	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0881** VA/lb	Typique
3532	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.118** VA/lb	Typique
3533	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Typique
3534	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Typique
3535	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.145** VA/lb	Typique
3536	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.181** VA/lb	Typique
3537	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.189** VA/lb	Typique
3538	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.221** VA/lb	Typique
3539	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Typique
3540	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.265** VA/lb	Typique
3541	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Typique
3542	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.316** VA/lb	Typique
3543	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.329** VA/lb	Typique
3544	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.374** VA/lb	Typique
3545	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.389** VA/lb	Typique
3546	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.445** VA/lb	Typique
3547	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** VA/lb	Typique
3548	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.553** VA/lb	Typique
3549	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** VA/lb	Typique
3550	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.694** VA/lb	Typique
3551	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.669** VA/lb	Typique
3552	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.883** VA/lb	Typique
3553	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.901** VA/lb	Typique
3554	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3555	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** VA/lb	Typique
3556	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.25** VA/lb	Typique
3557	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.52** VA/lb	Typique
3558	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.1** VA/lb	Typique
3559	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**20.0** VA/lb	Typique
3560	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00256** W/lb	Typique
3561	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00953** W/lb	Typique
3562	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Typique
3563	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0351** W/lb	Typique
3564	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0532** W/lb	Typique
3565	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0747** W/lb	Typique
3566	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0998** W/lb	Typique
3567	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Typique
3568	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.161** W/lb	Typique
3569	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Typique
3570	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.238** W/lb	Typique
3571	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.284** W/lb	Typique
3572	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.335** W/lb	Typique
3573	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.393** W/lb	Typique
3574	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Maximum garanti
3575	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Typique
3576	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Typique
3577	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.551** W/lb	Typique
3578	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Maximum garanti
3579	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Typique
3580	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Typique
3581	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.881** W/lb	Typique
3582	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.11** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3583	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.0047** VA/lb	Typique
3584	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0157** VA/lb	Typique
3585	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0315** VA/lb	Typique
3586	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0511** VA/lb	Typique
3587	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0740** VA/lb	Typique
3588	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Typique
3589	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** VA/lb	Typique
3590	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Typique
3591	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.199** VA/lb	Typique
3592	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.239** VA/lb	Typique
3593	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.285** VA/lb	Typique
3594	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.337** VA/lb	Typique
3595	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.398** VA/lb	Typique
3596	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.475** VA/lb	Typique
3597	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.583** VA/lb	Typique
3598	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.769** VA/lb	Typique
3599	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Typique
3600	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.53** VA/lb	Typique
3601	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.4** VA/lb	Typique
3602	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00260** W/lb	Typique
3603	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00259** W/lb	Typique
3604	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0101** W/lb	Typique
3605	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0100** W/lb	Typique
3606	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0219** W/lb	Typique
3607	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0220** W/lb	Typique
3608	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Typique
3609	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Typique
3610	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0580** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3611	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** W/lb	Typique
3612	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0823** W/lb	Typique
3613	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0819** W/lb	Typique
3614	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** W/lb	Typique
3615	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.111** W/lb	Typique
3616	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** W/lb	Typique
3617	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** W/lb	Typique
3618	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.180** W/lb	Typique
3619	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** W/lb	Typique
3620	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.220** W/lb	Typique
3621	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.218** W/lb	Typique
3622	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.263** W/lb	Typique
3623	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** W/lb	Typique
3624	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** W/lb	Typique
3625	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.317** W/lb	Typique
3626	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** W/lb	Typique
3627	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/lb	Typique
3628	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/lb	Typique
3629	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.438** W/lb	Typique
3630	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Maximum garanti
3631	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Typique
3632	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Typique
3633	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Typique
3634	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Typique
3635	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.605** W/lb	Typique
3636	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Maximum garanti
3637	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Typique
3638	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3639	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.733** W/lb	Typique
3640	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.930** W/lb	Typique
3641	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.925** W/lb	Typique
3642	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Typique
3643	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Typique
3644	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00496** VA/lb	Typique
3645	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00521** VA/lb	Typique
3646	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0174** VA/lb	Typique
3647	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Typique
3648	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0347** VA/lb	Typique
3649	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0348** VA/lb	Typique
3650	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0567** VA/lb	Typique
3651	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0569** VA/lb	Typique
3652	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Typique
3653	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0827** VA/lb	Typique
3654	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Typique
3655	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Typique
3656	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Typique
3657	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Typique
3658	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.185** VA/lb	Typique
3659	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.186** VA/lb	Typique
3660	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.228** VA/lb	Typique
3661	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.229** VA/lb	Typique
3662	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Typique
3663	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.276** VA/lb	Typique
3664	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** VA/lb	Typique
3665	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.332** VA/lb	Typique
3666	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3667	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Typique
3668	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.474** VA/lb	Typique
3669	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.476** VA/lb	Typique
3670	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Typique
3671	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.580** VA/lb	Typique
3672	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.722** VA/lb	Typique
3673	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.733** VA/lb	Typique
3674	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.980** VA/lb	Typique
3675	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.975** VA/lb	Typique
3676	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.65** VA/lb	Typique
3677	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.78** VA/lb	Typique
3678	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.99** VA/lb	Typique
3679	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.57** VA/lb	Typique
3680	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.8** VA/lb	Typique
3681	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Typique
3682	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00281** W/lb	Typique
3683	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0105** W/lb	Typique
3684	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** W/lb	Typique
3685	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0391** W/lb	Typique
3686	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0596** W/lb	Typique
3687	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.084** W/lb	Typique
3688	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** W/lb	Typique
3689	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** W/lb	Typique
3690	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** W/lb	Typique
3691	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.224** W/lb	Typique
3692	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.271** W/lb	Typique
3693	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.320** W/lb	Typique
3694	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.377** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3695	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.440** W/lb	Typique
3696	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Maximum garanti
3697	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Typique
3698	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Typique
3699	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Typique
3700	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Maximum garanti
3701	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Typique
3702	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Typique
3703	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.931** W/lb	Typique
3704	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Typique
3705	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** VA/lb	Typique
3706	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0147** VA/lb	Typique
3707	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0299** VA/lb	Typique
3708	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0494** VA/lb	Typique
3709	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** VA/lb	Typique
3710	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Typique
3711	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Typique
3712	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** VA/lb	Typique
3713	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Typique
3714	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.249** VA/lb	Typique
3715	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.303** VA/lb	Typique
3716	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.357** VA/lb	Typique
3717	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.424** VA/lb	Typique
3718	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.510** VA/lb	Typique
3719	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.635** VA/lb	Typique
3720	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.862** VA/lb	Typique
3721	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.49** VA/lb	Typique
3722	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.46** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3723	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Typique
3724	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00329** W/lb	Typique
3725	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00334** W/lb	Typique
3726	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** W/lb	Typique
3727	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0123** W/lb	Typique
3728	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** W/lb	Typique
3729	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0265** W/lb	Typique
3730	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/lb	Typique
3731	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0453** W/lb	Typique
3732	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0687** W/lb	Typique
3733	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0694** W/lb	Typique
3734	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0973** W/lb	Typique
3735	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0964** W/lb	Typique
3736	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** W/lb	Typique
3737	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.129** W/lb	Typique
3738	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** W/lb	Typique
3739	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** W/lb	Typique
3740	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.207** W/lb	Typique
3741	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.208** W/lb	Typique
3742	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.253** W/lb	Typique
3743	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.254** W/lb	Typique
3744	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Typique
3745	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Typique
3746	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.363** W/lb	Typique
3747	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.362** W/lb	Typique
3748	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.427** W/lb	Typique
3749	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.425** W/lb	Typique
3750	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.496** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3751	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.498** W/lb	Typique
3752	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Maximum garanti
3753	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Typique
3754	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Typique
3755	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.578** W/lb	Typique
3756	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** W/lb	Typique
3757	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.676** W/lb	Typique
3758	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Maximum garanti
3759	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Typique
3760	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Typique
3761	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Typique
3762	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.02** W/lb	Typique
3763	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.00** W/lb	Typique
3764	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.22** W/lb	Typique
3765	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.19** W/lb	Typique
3766	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00516** VA/lb	Typique
3767	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00499** VA/lb	Typique
3768	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0173** VA/lb	Typique
3769	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0169** VA/lb	Typique
3770	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** VA/lb	Typique
3771	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0346** VA/lb	Typique
3772	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0572** VA/lb	Typique
3773	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0576** VA/lb	Typique
3774	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0848** VA/lb	Typique
3775	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** VA/lb	Typique
3776	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Typique
3777	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Typique
3778	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3779	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.153** VA/lb	Typique
3780	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Typique
3781	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Typique
3782	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.239** VA/lb	Typique
3783	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.238** VA/lb	Typique
3784	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.288** VA/lb	Typique
3785	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.290** VA/lb	Typique
3786	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.345** VA/lb	Typique
3787	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.348** VA/lb	Typique
3788	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.409** VA/lb	Typique
3789	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.414** VA/lb	Typique
3790	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.493** VA/lb	Typique
3791	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.484** VA/lb	Typique
3792	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.591** VA/lb	Typique
3793	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Typique
3794	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.734** VA/lb	Typique
3795	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.699** VA/lb	Typique
3796	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.904** VA/lb	Typique
3797	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.965** VA/lb	Typique
3798	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.71** VA/lb	Typique
3799	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Typique
3800	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.13** VA/lb	Typique
3801	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**5.01** VA/lb	Typique
3802	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Typique
3803	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.2** VA/lb	Typique
3804	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00343** W/lb	Typique
3805	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0129** W/lb	Typique
3806	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** W/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3807	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0470** W/lb	Typique
3808	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0709** W/lb	Typique
3809	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0994** W/lb	Typique
3810	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.132** W/lb	Typique
3811	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** W/lb	Typique
3812	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.212** W/lb	Typique
3813	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.258** W/lb	Typique
3814	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.310** W/lb	Typique
3815	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.368** W/lb	Typique
3816	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.431** W/lb	Typique
3817	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.501** W/lb	Typique
3818	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Maximum garanti
3819	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Typique
3820	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Typique
3821	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.677** W/lb	Typique
3822	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Maximum garanti
3823	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Typique
3824	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Typique
3825	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.010** W/lb	Typique
3826	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.24** W/lb	Typique
3827	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00471** VA/lb	Typique
3828	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0161** VA/lb	Typique
3829	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0331** VA/lb	Typique
3830	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0549** VA/lb	Typique
3831	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** VA/lb	Typique
3832	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Typique
3833	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Typique
3834	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.187** VA/lb	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3835	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Typique
3836	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1 T (B)	**0.279** VA/lb	Typique
3837	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.334** VA/lb	Typique
3838	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** VA/lb	Typique
3839	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.465** VA/lb	Typique
3840	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.549** VA/lb	Typique
3841	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.661** VA/lb	Typique
3842	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.842** VA/lb	Typique
3843	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** VA/lb	Typique
3844	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.70** VA/lb	Typique
3845	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Puissance apparente spécifique d'excitation	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.6** VA/lb	Typique
3846	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00358** W/kg	Typique
3847	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01359** W/kg	Typique
3848	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** W/kg	Typique
3849	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0527** W/kg	Typique
3850	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** W/kg	Typique
3851	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1152** W/kg	Typique
3852	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1546** W/kg	Typique
3853	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1997** W/kg	Typique
3854	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2510** W/kg	Typique
3855	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.309** W/kg	Typique
3856	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.373** W/kg	Typique
3857	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.445** W/kg	Typique
3858	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.525** W/kg	Typique
3859	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.613** W/kg	Typique
3860	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Typique
3861	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.711** W/kg	Typique
3862	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.819** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3863	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Maximum garanti
3864	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Typique
3865	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.961** W/kg	Typique
3866	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.165** W/kg	Typique
3867	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.594** W/kg	Typique
3868	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Typique
3869	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01620** W/kg	Typique
3870	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0356** W/kg	Typique
3871	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0624** W/kg	Typique
3872	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0958** W/kg	Typique
3873	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1358** W/kg	Typique
3874	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1825** W/kg	Typique
3875	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.2360** W/kg	Typique
3876	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2970** W/kg	Typique
3877	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1 T (B)	**0.365** W/kg	Typique
3878	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.441** W/kg	Typique
3879	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.525** W/kg	Typique
3880	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.616** W/kg	Typique
3881	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.715** W/kg	Typique
3882	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typique
3883	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.825** W/kg	Typique
3884	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.945** W/kg	Typique
3885	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Maximum garanti
3886	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Typique
3887	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.099** W/kg	Typique
3888	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.323** W/kg	Typique
3889	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.773** W/kg	Typique
3890	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3891	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
3892	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typique
3893	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
3894	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Maximum garanti
3895	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Typique
3896	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
3897	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
3898	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Typique
3899	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
3900	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
3901	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typique
3902	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
3903	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
3904	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
3905	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
3906	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Maximum garanti
3907	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typique
3908	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
3909	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Maximum garanti
3910	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typique
3911	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typique
3912	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Maximum garanti
3913	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typique
3914	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
3915	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
3916	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typique
3917	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typique
3918	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3919	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
3920	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
3921	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Maximum garanti
3922	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
3923	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
3924	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Maximum garanti
3925	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
3926	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
3927	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Maximum garanti
3928	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typique
3929	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
3930	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Maximum garanti
3931	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
3932	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
3933	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
3934	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
3935	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
3936	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Maximum garanti
3937	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typique
3938	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
3939	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Maximum garanti
3940	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Typique
3941	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
3942	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
3943	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typique
3944	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
3945	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
3946	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3947	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
3948	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Maximum garanti
3949	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typique
3950	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
3951	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
3952	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typique
3953	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Typique
3954	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
3955	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typique
3956	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typique
3957	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Maximum garanti
3958	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typique
3959	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
3960	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
3961	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typique
3962	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typique
3963	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Maximum garanti
3964	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
3965	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
3966	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Maximum garanti
3967	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typique
3968	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Typique
3969	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Maximum garanti
3970	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Typique
3971	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Typique
3972	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Maximum garanti
3973	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Typique
3974	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
3975	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	Maximum garanti
3976	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Typique
3977	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
3978	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Maximum garanti
3979	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Typique
3980	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
3981	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
3982	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Typique
3983	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Typique
3984	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Maximum garanti
3985	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Typique
3986	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
3987	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Maximum garanti
3988	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typique
3989	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Typique
3990	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
3991	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Typique
3992	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
3993	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Maximum garanti
3994	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typique
3995	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	Typique
3996	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Maximum garanti
3997	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Typique
3998	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Typique
3999	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Maximum garanti
4000	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	Typique
4001	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Typique
4002	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4003	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Typique
4004	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Typique
4005	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Maximum garanti
4006	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Typique
4007	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typique
4008	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Maximum garanti
4009	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Typique
4010	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Typique
4011	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Maximum garanti
4012	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Typique
4013	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Typique
4014	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Maximum garanti
4015	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typique
4016	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Typique
4017	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Maximum garanti
4018	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Typique
4019	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Maximum garanti
4020	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
4021	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
4022	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typique
4023	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
4024	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
4025	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Maximum garanti
4026	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Typique
4027	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Maximum garanti
4028	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
4029	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Maximum garanti
4030	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4031	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Maximum garanti
4032	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
4033	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	Maximum garanti
4034	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Typique
4035	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Maximum garanti
4036	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
4037	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
4038	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Typique
4039	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
4040	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
4041	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Maximum garanti
4042	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Typique
4043	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
4044	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Typique
4045	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Maximum garanti
4046	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Typique
4047	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Maximum garanti
4048	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Typique
4049	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Maximum garanti
4050	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Typique
4051	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Maximum garanti
4052	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
4053	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Maximum garanti
4054	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typique
4055	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Maximum garanti
4056	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Typique
4057	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Maximum garanti
4058	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4059	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Maximum garanti
4060	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typique
4061	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Maximum garanti
4062	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Typique
4063	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Maximum garanti
4064	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
4065	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Maximum garanti
4066	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Typique
4067	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Maximum garanti
4068	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Typique
4069	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	Maximum garanti
4070	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Typique
4071	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Maximum garanti
4072	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typique
4073	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	Maximum garanti
4074	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Typique
4075	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
4076	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Typique
4077	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Maximum garanti
4078	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	Typique
4079	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	Maximum garanti
4080	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Typique
4081	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	Maximum garanti
4082	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Typique
4083	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Typique
4084	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Typique
4085	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Typique
4086	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4087	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Typique
4088	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Typique
4089	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Typique
4090	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Typique
4091	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Typique
4092	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Typique
4093	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Typique
4094	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Typique
4095	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Typique
4096	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Typique
4097	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Typique
4098	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Typique
4099	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Typique
4100	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Typique
4101	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Typique
4102	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Typique
4103	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Typique
4104	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Typique
4105	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Typique
4106	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typique
4107	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Typique
4108	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Typique
4109	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Typique
4110	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Typique
4111	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Typique
4112	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Typique
4113	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Typique
4114	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4115	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Typique
4116	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Typique
4117	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Typique
4118	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Typique
4119	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Typique
4120	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Typique
4121	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Typique
4122	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Typique
4123	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typique
4124	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Typique
4125	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Typique
4126	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Typique
4127	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Typique
4128	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.56** W/kg	Typique
4129	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Typique
4130	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Typique
4131	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Typique
4132	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Typique
4133	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Typique
4134	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Typique
4135	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Typique
4136	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Typique
4137	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Typique
4138	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Typique
4139	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Typique
4140	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Typique
4141	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Typique
4142	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4143	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Typique
4144	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Typique
4145	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Typique
4146	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.60** W/kg	Typique
4147	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.19** W/kg	Typique
4148	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.70** W/kg	Typique
4149	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Typique
4150	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Typique
4151	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Typique
4152	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Typique
4153	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Typique
4154	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Typique
4155	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Typique
4156	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Typique
4157	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Typique
4158	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Typique
4159	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.24** W/kg	Typique
4160	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.74** W/kg	Typique
4161	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Typique
4162	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.81** W/kg	Typique
4163	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Typique
4164	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Typique
4165	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Typique
4166	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** W/kg	Typique
4167	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Typique
4168	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** W/kg	Typique
4169	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.21** W/kg	Typique
4170	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.62** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4171	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Typique
4172	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.69** W/kg	Typique
4173	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Typique
4174	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Typique
4175	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Typique
4176	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Typique
4177	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Typique
4178	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Typique
4179	**M-1** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Typique
4180	**M-1** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Typique
4181	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Typique
4182	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Typique
4183	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Typique
4184	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Typique
4185	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.13** W/kg	Typique
4186	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Typique
4187	**M-2** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Typique
4188	**M-2** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Typique
4189	**M-3** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Typique
4190	**M-3** Nippon Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** W/kg	Typique
4191	**M-3** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Typique
4192	**M-3** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Typique
4193	**M-3** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Typique
4194	**M-3** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.54** W/kg	Typique
4195	**M-4** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Typique
4196	**M-4** Nippon Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Typique
4197	**M-4** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Typique
4198	**M-4** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4199	**M-5** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.17** W/kg	Typique
4200	**M-5** Nippon Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.68** W/kg	Typique
4201	**M-5** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Typique
4202	**M-5** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.76** W/kg	Typique
4203	**M-6** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.32** W/kg	Typique
4204	**M-6** Nippon Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Typique
4205	**23PH085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Typique
4206	**23PH085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Maximum garanti
4207	**23PH085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Typique
4208	**23PH090** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Typique
4209	**23PH090** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Maximum garanti
4210	**23PH090** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Typique
4211	**23PH095** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typique
4212	**23PH095** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Maximum garanti
4213	**23PH095** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Typique
4214	**23PHD080** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Typique
4215	**23PHD080** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Maximum garanti
4216	**23PHD080** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Typique
4217	**23PHD085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Typique
4218	**23PHD085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Maximum garanti
4219	**23PHD085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Typique
4220	**23PHD090** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Typique
4221	**23PHD090** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Maximum garanti
4222	**23PHD090** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Typique
4223	**23PHE080** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Typique
4224	**23PHE080** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Maximum garanti
4225	**23PHE080** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Typique
4226	**23PHE085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4227	**23PHE085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Maximum garanti
4228	**23PHE085** POSCO	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Typique
4229	**27PG130** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Typique
4230	**27PG130** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.67** W/kg	Maximum garanti
4231	**27PG130** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Typique
4232	**27PH095** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Typique
4233	**27PH095** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Maximum garanti
4234	**27PH095** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Typique
4235	**27PH100** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Typique
4236	**27PH100** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Maximum garanti
4237	**27PH100** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Typique
4238	**27PHD085** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Typique
4239	**27PHD085** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Maximum garanti
4240	**27PHD085** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Typique
4241	**27PHD090** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typique
4242	**27PHD090** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Maximum garanti
4243	**27PHD090** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Typique
4244	**27PHD095** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Typique
4245	**27PHD095** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Maximum garanti
4246	**27PHD095** POSCO	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Typique
4247	**30PG120** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Typique
4248	**30PG120** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.63** W/kg	Maximum garanti
4249	**30PG120** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** W/kg	Typique
4250	**30PG130** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Typique
4251	**30PG130** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.73** W/kg	Maximum garanti
4252	**30PG130** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Typique
4253	**30PH100** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Typique
4254	**30PH100** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4255	**30PH100** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Typique
4256	**30PH105** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Typique
4257	**30PH105** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
4258	**30PH105** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Typique
4259	**30PHD095** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Typique
4260	**30PHD095** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Maximum garanti
4261	**30PHD095** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Typique
4262	**30PHD100** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Typique
4263	**30PHD100** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** W/kg	Maximum garanti
4264	**30PHD100** POSCO	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Typique
4265	**35PG145** POSCO	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Typique
4266	**35PG145** POSCO	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.03** W/kg	Maximum garanti
4267	**35PG145** POSCO	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.80** W/kg	Typique
4268	**35PG155** POSCO	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Typique
4269	**35PG155** POSCO	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.07** W/kg	Maximum garanti
4270	**35PG155** POSCO	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.89** W/kg	Typique
4271	**15SQH085** Shougang	0.15	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.78** W/kg	Valeur de référence publiée
4272	**15SQH085** Shougang	0.15	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.07** W/kg	Typique
4273	**18SQG075** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
4274	**18SQG075** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.96** W/kg	Typique
4275	**18SQG080** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée
4276	**18SQG080** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.02** W/kg	Typique
4277	**18SQG085** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.79** W/kg	Valeur de référence publiée
4278	**18SQG085** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.08** W/kg	Typique
4279	**18SQG090** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
4280	**18SQG090** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.19** W/kg	Typique
4281	**18SQGD060** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.58** W/kg	Valeur de référence publiée
4282	**18SQGD060** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.77** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4283	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.58** W/kg	Valeur de référence publiée
4284	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.77** W/kg	Typique
4285	**18SQGD065** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.62** W/kg	Valeur de référence publiée
4286	**18SQGD065** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.83** W/kg	Typique
4287	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.62** W/kg	Valeur de référence publiée
4288	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.83** W/kg	Typique
4289	**18SQGD070** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.65** W/kg	Valeur de référence publiée
4290	**18SQGD070** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Typique
4291	**18SQGD075** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.67** W/kg	Valeur de référence publiée
4292	**18SQGD075** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.93** W/kg	Typique
4293	**18SQH085** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.79** W/kg	Valeur de référence publiée
4294	**18SQH085** Shougang	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.08** W/kg	Typique
4295	**20SQG075** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
4296	**20SQG075** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.96** W/kg	Typique
4297	**20SQG080** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.77** W/kg	Valeur de référence publiée
4298	**20SQG080** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.03** W/kg	Typique
4299	**20SQG085** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.8** W/kg	Valeur de référence publiée
4300	**20SQG085** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.08** W/kg	Typique
4301	**20SQG090** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.82** W/kg	Valeur de référence publiée
4302	**20SQG090** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.12** W/kg	Typique
4303	**20SQG095** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
4304	**20SQG095** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.19** W/kg	Typique
4305	**20SQGD060** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.59** W/kg	Valeur de référence publiée
4306	**20SQGD060** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Typique
4307	**20SQGD065** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.63** W/kg	Valeur de référence publiée
4308	**20SQGD065** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.84** W/kg	Typique
4309	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.63** W/kg	Valeur de référence publiée
4310	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.84** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4311	**20SQGD070** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.66** W/kg	Valeur de référence publiée
4312	**20SQGD070** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.89** W/kg	Typique
4313	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.66** W/kg	Valeur de référence publiée
4314	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.89** W/kg	Typique
4315	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.66** W/kg	Valeur de référence publiée
4316	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.89** W/kg	Typique
4317	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.66** W/kg	Valeur de référence publiée
4318	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.89** W/kg	Typique
4319	**20SQGD075** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.69** W/kg	Valeur de référence publiée
4320	**20SQGD075** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Typique
4321	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.69** W/kg	Valeur de référence publiée
4322	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Typique
4323	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.69** W/kg	Valeur de référence publiée
4324	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Typique
4325	**20SQGD080** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.72** W/kg	Valeur de référence publiée
4326	**20SQGD080** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.99** W/kg	Typique
4327	**20SQH085** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.8** W/kg	Valeur de référence publiée
4328	**20SQH085** Shougang	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.08** W/kg	Typique
4329	**23SQG080** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.79** W/kg	Valeur de référence publiée
4330	**23SQG080** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Typique
4331	**23SQG085** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.81** W/kg	Valeur de référence publiée
4332	**23SQG085** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.09** W/kg	Typique
4333	**23SQG090** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.84** W/kg	Valeur de référence publiée
4334	**23SQG090** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.12** W/kg	Typique
4335	**23SQG095** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.86** W/kg	Valeur de référence publiée
4336	**23SQG095** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.16** W/kg	Typique
4337	**23SQG100** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.88** W/kg	Valeur de référence publiée
4338	**23SQG100** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.21** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4339	**23SQGD070** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.71** W/kg	Valeur de référence publiée
4340	**23SQGD070** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.93** W/kg	Typique
4341	**23SQGD075** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
4342	**23SQGD075** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.97** W/kg	Typique
4343	**23SQGD080** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Valeur de référence publiée
4344	**23SQGD080** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.01** W/kg	Typique
4345	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Valeur de référence publiée
4346	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.01** W/kg	Typique
4347	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.75** W/kg	Valeur de référence publiée
4348	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.01** W/kg	Typique
4349	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée
4350	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.02** W/kg	Typique
4351	**23SQGD085** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.78** W/kg	Valeur de référence publiée
4352	**23SQGD085** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.04** W/kg	Typique
4353	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.78** W/kg	Valeur de référence publiée
4354	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.04** W/kg	Typique
4355	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.78** W/kg	Valeur de référence publiée
4356	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.04** W/kg	Typique
4357	**23SQGD090** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.81** W/kg	Valeur de référence publiée
4358	**23SQGD090** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.11** W/kg	Typique
4359	**23SQH090** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.84** W/kg	Valeur de référence publiée
4360	**23SQH090** Shougang	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.12** W/kg	Typique
4361	**27SQG090** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.88** W/kg	Valeur de référence publiée
4362	**27SQG090** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.18** W/kg	Typique
4363	**27SQG095** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.91** W/kg	Valeur de référence publiée
4364	**27SQG095** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.22** W/kg	Typique
4365	**27SQG100** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.91** W/kg	Valeur de référence publiée
4366	**27SQG100** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.23** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4367	**27SQG110** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.93** W/kg	Valeur de référence publiée
4368	**27SQG110** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.27** W/kg	Typique
4369	**27SQGD080** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Valeur de référence publiée
4370	**27SQGD080** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.06** W/kg	Typique
4371	**27SQGD085** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.82** W/kg	Valeur de référence publiée
4372	**27SQGD085** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Typique
4373	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.82** W/kg	Valeur de référence publiée
4374	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Typique
4375	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.82** W/kg	Valeur de référence publiée
4376	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Typique
4377	**27SQGD090** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.84** W/kg	Valeur de référence publiée
4378	**27SQGD090** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.12** W/kg	Typique
4379	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.84** W/kg	Valeur de référence publiée
4380	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.12** W/kg	Typique
4381	**27SQGD095** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.87** W/kg	Valeur de référence publiée
4382	**27SQGD095** Shougang	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.16** W/kg	Typique
4383	**30SQG095** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.96** W/kg	Valeur de référence publiée
4384	**30SQG095** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.26** W/kg	Typique
4385	**30SQG100** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.98** W/kg	Valeur de référence publiée
4386	**30SQG100** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.29** W/kg	Typique
4387	**30SQG105** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.99** W/kg	Valeur de référence publiée
4388	**30SQG105** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.30** W/kg	Typique
4389	**30SQG120** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.99** W/kg	Valeur de référence publiée
4390	**30SQG120** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.36** W/kg	Typique
4391	**30SQGD090** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Valeur de référence publiée
4392	**30SQGD090** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.19** W/kg	Typique
4393	**30SQGD095** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.92** W/kg	Valeur de référence publiée
4394	**30SQGD095** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.22** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4395	**30SQGD100** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.93** W/kg	Valeur de référence publiée
4396	**30SQGD100** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.23** W/kg	Typique
4397	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.93** W/kg	Valeur de référence publiée
4398	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.23** W/kg	Typique
4399	**30SQGD105** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.97** W/kg	Valeur de référence publiée
4400	**30SQGD105** Shougang	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.28** W/kg	Typique
4401	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.36** W/lb	Maximum garanti
4402	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.80** W/kg	Typique
4403	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.54** W/lb	Maximum garanti
4404	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.16** W/kg	Typique
4405	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.37** W/lb	Maximum garanti
4406	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.81** W/kg	Typique
4407	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.57** W/lb	Maximum garanti
4408	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.21** W/kg	Typique
4409	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.39** W/lb	Maximum garanti
4410	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.85** W/kg	Typique
4411	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.59** W/lb	Maximum garanti
4412	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.27** W/kg	Typique
4413	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.42** W/lb	Maximum garanti
4414	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.94** W/kg	Typique
4415	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.62** W/lb	Maximum garanti
4416	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.34** W/kg	Typique
4417	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.44** W/lb	Maximum garanti
4418	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.98** W/kg	Typique
4419	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.64** W/lb	Maximum garanti
4420	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.37** W/kg	Typique
4421	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.94** W/kg	Typique
4422	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.63** W/lb	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4423	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.39** W/kg	Typique
4424	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.45** W/lb	Maximum garanti
4425	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.99** W/kg	Typique
4426	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.65** W/lb	Maximum garanti
4427	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.39** W/kg	Typique
4428	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.99** W/kg	Typique
4429	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.64** W/lb	Maximum garanti
4430	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.39** W/kg	Typique
4431	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**1.04** W/kg	Typique
4432	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.50** W/kg	Typique
4433	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.97** W/kg	Typique
4434	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.67** W/lb	Maximum garanti
4435	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.48** W/kg	Typique
4436	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**1.01** W/kg	Typique
4437	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.71** W/lb	Maximum garanti
4438	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.53** W/kg	Typique
4439	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**1.07** W/kg	Typique
4440	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.72** W/lb	Maximum garanti
4441	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.55** W/kg	Typique
4442	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**1.07** W/kg	Typique
4443	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.60** W/kg	Typique
4444	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**1.08** W/kg	Typique
4445	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.74** W/lb	Maximum garanti
4446	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.61** W/kg	Typique
4447	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**1.19** W/kg	Typique
4448	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.75** W/lb	Maximum garanti
4449	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.64** W/kg	Typique
4450	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**1.23** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4451	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.81** W/lb	Maximum garanti
4452	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.76** W/kg	Typique
4453	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.34** W/lb	Maximum garanti
4454	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.76** W/kg	Typique
4455	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.48** W/lb	Maximum garanti
4456	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.02** W/kg	Typique
4457	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.35** W/lb	Maximum garanti
4458	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.77** W/kg	Typique
4459	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.51** W/lb	Maximum garanti
4460	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.08** W/kg	Typique
4461	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.36** W/lb	Maximum garanti
4462	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.78** W/kg	Typique
4463	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.54** W/lb	Maximum garanti
4464	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.15** W/kg	Typique
4465	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.37** W/lb	Maximum garanti
4466	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.79** W/kg	Typique
4467	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.58** W/lb	Maximum garanti
4468	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.23** W/kg	Typique
4469	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.39** W/lb	Maximum garanti
4470	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.84** W/kg	Typique
4471	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.60** W/lb	Maximum garanti
4472	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.28** W/kg	Typique
4473	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.45** W/lb	Maximum garanti
4474	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Typique
4475	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.65** W/lb	Maximum garanti
4476	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.38** W/kg	Typique
4477	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.32** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4478	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.04** W/kg	Maximum garanti
4479	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.12** W/kg	Maximum garanti
4480	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.19** W/kg	Maximum garanti
4481	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.25** W/kg	Maximum garanti
4482	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.32** W/kg	Maximum garanti
4483	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.45** W/kg	Maximum garanti
4484	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.19** W/kg	Maximum garanti
4485	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.25** W/kg	Maximum garanti
4486	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.38** W/kg	Maximum garanti
4487	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.46** W/kg	Maximum garanti
4488	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.58** W/kg	Maximum garanti
4489	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.51** W/kg	Maximum garanti
4490	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.64** W/kg	Maximum garanti
4491	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.77** W/kg	Maximum garanti
4492	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.92** W/kg	Maximum garanti
4493	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.92** W/kg	Maximum garanti
4494	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.99** W/kg	Maximum garanti
4495	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.99** W/kg	Maximum garanti
4496	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.03** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4497	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Maximum garanti
4498	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.12** W/kg	Maximum garanti
4499	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.12** W/kg	Maximum garanti
4500	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.18** W/kg	Maximum garanti
4501	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.18** W/kg	Maximum garanti
4502	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.25** W/kg	Maximum garanti
4503	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.32** W/kg	Maximum garanti
4504	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.32** W/kg	Maximum garanti
4505	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.32** W/kg	Maximum garanti
4506	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.38** W/kg	Maximum garanti
4507	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.45** W/kg	Maximum garanti
4508	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.45** W/kg	Maximum garanti
4509	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.64** W/kg	Maximum garanti

Autres propriétés

Fréquence non indiquée séparément

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4510	**H100-27** Aperam	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4511	**H100-30** Aperam	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4512	**H105-30** Aperam	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4513	**H110-27** Aperam	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4514	**H110-30** Aperam	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4515	**H120-30** Aperam	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4516	**L080-23** Aperam	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
4517	**L085-23** Aperam	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
4518	**L085-27** Aperam	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
4519	**L090-23** Aperam	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
4520	**L090-27** Aperam	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
4521	**L095-27** Aperam	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
4522	**L100-27** Aperam	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
4523	**R120-27** Aperam	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
4524	**R130-27** Aperam	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
4525	**R130-30** Aperam	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
4526	**R140-30** Aperam	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
4527	**18QG080** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4528	**18QG085** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4529	**18QG095** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4530	**18RK065** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4531	**18RK070** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4532	**18RK075** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
4533	**18RK085** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
4534	**20QG080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4535	**20QG085** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4536	**20QG095** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4537	**20RK070** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4538	**20RK075** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4539	**20RK085** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4540	**23Q110** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
4541	**23QG085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4542	**23QG090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4543	**23QG095** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4544	**23QG100** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4545	**23RK075** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4546	**23RK080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4547	**23RK085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4548	**23RK090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4549	**23RK100** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4550	**27Q120** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
4551	**27QG090** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4552	**27QG095** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4553	**27QG100** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4554	**27QG120** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4555	**27RK085** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4556	**27RK090** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4557	**27RK095** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4558	**27RK100** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4559	**30Q120** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4560	**30Q130** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
4561	**30QG100** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4562	**30QG105** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4563	**30QG120** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4564	**30RK095** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4565	**30RK100** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4566	**30RK105** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4567	**35Q145** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Typique
4568	**35Q155** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Typique
4569	**35QG135** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4570	**B18HS065** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4571	**B18HS065** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4572	**B18HS065** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4573	**B18HS070** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4574	**B18HS070** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4575	**B18HS070** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4576	**B18HS075** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4577	**B18HS075** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4578	**B18HS075** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4579	**B18P070** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4580	**B18P070** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4581	**B18P070** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4582	**B18P075** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4583	**B18P075** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4584	**B18P075** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4585	**B18P080** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4586	**B18P080** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4587	**B18P080** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4588	**B18P085** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4589	**B18P085** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4590	**B18R055** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4591	**B18R055** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4592	**B18R055** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4593	**B18R060** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4594	**B18R060** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4595	**B18R060** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4596	**B18R065** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4597	**B18R065** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4598	**B18R065** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4599	**B18R070** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4600	**B18R070** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4601	**B18R070** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4602	**B18R075** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4603	**B18R075** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
4604	**B18R075** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4605	**B20HS065** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4606	**B20HS065** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4607	**B20HS065** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4608	**B20HS070** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4609	**B20HS070** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4610	**B20HS070** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4611	**B20HS075** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4612	**B20HS075** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4613	**B20HS075** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4614	**B20HS080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4615	**B20HS080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4616	**B20HS080** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4617	**B20HS085** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4618	**B20HS085** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4619	**B20HS085** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4620	**B20P075** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4621	**B20P075** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4622	**B20P075** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4623	**B20P080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4624	**B20P080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4625	**B20P080** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4626	**B20P085** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4627	**B20P085** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4628	**B20P085** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4629	**B20PD080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4630	**B20PD080** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4631	**B20R060** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4632	**B20R060** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4633	**B20R060** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4634	**B20R065** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4635	**B20R065** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4636	**B20R065** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4637	**B20R070** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4638	**B20R070** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4639	**B20R070** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4640	**B20R075** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4641	**B20R075** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4642	**B20R075** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4643	**B20R080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4644	**B20R080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4645	**B20R080** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4646	**B20R085** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4647	**B20R085** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
4648	**B20RD065** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4649	**B20RD065** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4650	**B20RD070** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4651	**B20RD070** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4652	**B23G110** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
4653	**B23G110** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4654	**B23G110** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4655	**B23HS070** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4656	**B23HS070** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4657	**B23HS070** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4658	**B23HS075** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4659	**B23HS075** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4660	**B23HS075** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4661	**B23HS080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4662	**B23HS080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4663	**B23HS080** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4664	**B23HS085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4665	**B23HS085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4666	**B23HS085** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4667	**B23HS090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4668	**B23HS090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4669	**B23HS090** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4670	**B23P080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4671	**B23P080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4672	**B23P080** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4673	**B23P085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4674	**B23P085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4675	**B23P085** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4676	**B23P090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4677	**B23P090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4678	**B23P090** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4679	**B23P095** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4680	**B23P095** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4681	**B23P095** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4682	**B23P100** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4683	**B23P100** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4684	**B23P100** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4685	**B23PD085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4686	**B23PD085** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4687	**B23PD090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4688	**B23PD090** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4689	**B23R070** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4690	**B23R070** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4691	**B23R070** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4692	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4693	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4694	**B23R075** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4695	**B23R075** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4696	**B23R075** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4697	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4698	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4699	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4700	**B23R080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4701	**B23R080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4702	**B23R080** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4703	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4704	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4705	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4706	**B23R085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4707	**B23R085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4708	**B23R085** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4709	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4710	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4711	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4712	**B23R090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4713	**B23R090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4714	**B23R090** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4715	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4716	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
4717	**B23RD070** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4718	**B23RD070** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4719	**B23RD075** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4720	**B23RD075** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4721	**B23RD075** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4722	**B23RD075** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.97** sans dimension	Typique
4723	**B23RD080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4724	**B23RD080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4725	**B23RD080** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4726	**B23RD080** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.97** sans dimension	Typique
4727	**B23RD085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4728	**B23RD085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4729	**B23RD085** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4730	**B23RD085** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.97** sans dimension	Typique
4731	**B23RD090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4732	**B23RD090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4733	**B23RD090** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4734	**B23RD090** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.97** sans dimension	Typique
4735	**B27G120** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
4736	**B27G120** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4737	**B27G120** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4738	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4739	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4740	**B27P085** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4741	**B27P085** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4742	**B27P085** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4743	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4744	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4745	**B27P090** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4746	**B27P090** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4747	**B27P090** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4748	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4749	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4750	**B27P095** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4751	**B27P095** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4752	**B27P095** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4753	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4754	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4755	**B27P100** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4756	**B27P100** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4757	**B27P100** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4758	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4759	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4760	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4761	**B27P110** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4762	**B27P110** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4763	**B27P110** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4764	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4765	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4766	**B27P120** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4767	**B27P120** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4768	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4769	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4770	**B27R080** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4771	**B27R080** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4772	**B27R080** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4773	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4774	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4775	**B27R085** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4776	**B27R085** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4777	**B27R085** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4778	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4779	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4780	**B27R090** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4781	**B27R090** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4782	**B27R090** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4783	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4784	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4785	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4786	**B27R095** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4787	**B27R095** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4788	**B27R095** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4789	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4790	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4791	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
4792	**B30G120** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimum garanti
4793	**B30G120** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4794	**B30G120** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4795	**B30G130** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
4796	**B30G130** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
4797	**B30G130** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4798	**B30P090** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4799	**B30P090** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4800	**B30P090** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4801	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4802	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4803	**B30P095** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4804	**B30P095** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4805	**B30P095** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4806	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4807	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4808	**B30P100** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4809	**B30P100** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4810	**B30P100** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4811	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4812	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4813	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4814	**B30P105** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4815	**B30P105** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4816	**B30P105** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4817	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4818	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4819	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4820	**B30P120** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4821	**B30P120** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4822	**B30P120** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4823	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4824	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4825	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4826	**B30R090** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4827	**B30R090** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4828	**B30R090** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4829	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4830	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4831	**B30R095** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4832	**B30R095** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4833	**B30R095** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4834	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4835	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4836	**B30R100** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4837	**B30R100** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4838	**B30R100** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4839	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4840	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4841	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4842	**B30R105** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4843	**B30R105** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4844	**B30R105** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4845	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4846	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4847	**B35G135** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimum garanti
4848	**B35G135** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4849	**B35G135** Baosteel	0.35	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4850	**B35G145** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimum garanti
4851	**B35G145** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4852	**B35G145** Baosteel	0.35	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4853	**B35G155** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
4854	**B35G155** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4855	**B35G155** Baosteel	0.35	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4856	**B35P115** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4857	**B35P115** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4858	**B35P115** Baosteel	0.35	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4859	**B35P125** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4860	**B35P125** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4861	**B35P125** Baosteel	0.35	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4862	**B35P135** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
4863	**B35P135** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4864	**B35P135** Baosteel	0.35	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
4865	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
4866	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
4867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.880** T	Minimum garanti
4868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.917** T	Typique
4869	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.880** T	Minimum garanti
4870	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.916** T	Typique
4871	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.880** T	Minimum garanti
4872	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.918** T	Typique
4873	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.880** T	Minimum garanti
4874	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.918** T	Typique
4875	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.890** T	Minimum garanti
4876	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.920** T	Typique
4877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.880** T	Minimum garanti
4878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.917** T	Typique
4879	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimum garanti
4880	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Typique
4881	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimum garanti
4882	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Typique
4883	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimum garanti
4884	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Typique
4885	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4886	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Typique
4887	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimum garanti
4888	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Typique
4889	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimum garanti
4890	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Typique
4891	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Minimum garanti
4892	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Typique
4893	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Minimum garanti
4894	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Induction magnétique	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Typique
4895	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
4896	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4897	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
4898	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4899	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.76** T	Typique
4900	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
4901	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
4902	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.92** T	Typique
4903	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.81** T	Typique
4904	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
4905	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4906	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
4907	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.81** T	Typique
4908	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
4909	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4910	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
4911	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.81** T	Typique
4912	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
4913	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4914	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
4915	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.85** T	Typique
4916	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
4917	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
4918	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
4919	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.84** T	Typique
4920	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
4921	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4922	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
4923	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.89** T	Typique
4924	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4925	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
4926	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typique
4927	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.89** T	Typique
4928	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4929	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4930	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typique
4931	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.89** T	Typique
4932	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4933	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4934	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typique
4935	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.84** T	Typique
4936	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
4937	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4938	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
4939	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.83** T	Typique
4940	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
4941	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4942	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
4943	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.82** T	Typique
4944	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
4945	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4946	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
4947	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.89** T	Typique
4948	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4949	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
4950	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typique
4951	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.89** T	Typique
4952	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4953	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4954	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typique
4955	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.89** T	Typique
4956	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4957	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
4958	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typique
4959	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.76** T	Typique
4960	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
4961	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
4962	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.92** T	Typique
4963	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.74** T	Typique
4964	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
4965	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Typique
4966	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typique
4967	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.81** T	Typique
4968	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4969	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4970	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
4971	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.81** T	Typique
4972	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
4973	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4974	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
4975	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.91** T	Typique
4976	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4977	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.94** T	Typique
4978	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
4979	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.90** T	Typique
4980	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4981	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
4982	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
4983	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.90** T	Typique
4984	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4985	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
4986	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
4987	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.84** T	Typique
4988	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
4989	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4990	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
4991	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.84** T	Typique
4992	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
4993	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
4994	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
4995	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.90** T	Typique
4996	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
4997	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
4998	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
4999	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.90** T	Typique
5000	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
5001	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
5002	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
5003	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.76** T	Typique
5004	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5005	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
5006	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.92** T	Typique
5007	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.74** T	Typique
5008	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5009	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Typique
5010	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typique
5011	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.73** T	Typique
5012	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5013	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.83** T	Typique
5014	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typique
5015	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.82** T	Typique
5016	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5017	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5018	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5019	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.82** T	Typique
5020	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5021	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5022	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5023	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.82** T	Typique
5024	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5025	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5026	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5027	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.92** T	Typique
5028	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
5029	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.95** T	Typique
5030	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
5031	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.91** T	Typique
5032	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
5033	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.94** T	Typique
5034	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
5035	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.90** T	Typique
5036	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
5037	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
5038	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
5039	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.77** T	Typique
5040	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5041	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
5042	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typique
5043	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.76** T	Typique
5044	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5045	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Typique
5046	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typique
5047	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.74** T	Typique
5048	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5049	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.83** T	Typique
5050	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.90** T	Typique
5051	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.83** T	Typique
5052	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5053	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5054	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5055	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.83** T	Typique
5056	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5057	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5058	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5059	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.83** T	Typique
5060	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5061	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5062	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5063	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.90** T	Typique
5064	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
5065	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
5066	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
5067	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.89** T	Typique
5068	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
5069	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5070	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typique
5071	**M-0H** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5072	**M-0H** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5073	**M-0H** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5074	**M-0H** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5075	**M-0H** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5076	**M-0H** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5077	**M-1H** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5078	**M-1H** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5079	**M-1H** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5080	**M-1H** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5081	**M-1H** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5082	**M-1H** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5083	**M-2H** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5084	**M-2H** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5085	**M-2H** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5086	**M-2H** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5087	**M-3** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5088	**M-3** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
5089	**M-3** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5090	**M-3** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
5091	**M-3H** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5092	**M-3H** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5093	**M-4** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5094	**M-4** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Typique
5095	**M-4** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5096	**M-4** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
5097	**M-5** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5098	**M-5** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Typique
5099	**M-5** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5100	**M-5** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Typique
5101	**M-6** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5102	**M-6** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.83** T	Typique
5103	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5104	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5105	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5106	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5107	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5108	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5109	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5110	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5111	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5112	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5113	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5114	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5115	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5116	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5117	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5118	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5119	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5120	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5121	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5122	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5123	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5124	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5125	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5126	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5127	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5128	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5129	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typique
5130	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5131	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5132	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typique
5133	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5134	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5135	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typique
5136	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5137	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5138	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typique
5139	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5140	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5141	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typique
5142	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5143	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5144	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5145	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5146	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5147	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5148	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5149	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5150	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5151	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5152	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5153	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5154	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5155	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5156	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5157	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5158	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5159	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typique
5160	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5161	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5162	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5163	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5164	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5165	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5166	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5167	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5168	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5169	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5170	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5171	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5172	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5173	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5174	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typique
5175	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5176	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5177	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typique
5178	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5179	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5180	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typique
5181	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5182	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5183	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5184	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5185	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5186	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typique
5187	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5188	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5189	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5190	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5191	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5192	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5193	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5194	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5195	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5196	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5197	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5198	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5199	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5200	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5201	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5202	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5203	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5204	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5205	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5206	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5207	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5208	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5209	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5210	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typique
5211	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5212	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5213	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typique
5214	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5215	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5216	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5217	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5218	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5219	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5220	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5221	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5222	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5223	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5224	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5225	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5226	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5227	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5228	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5229	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5230	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5231	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5232	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5233	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5234	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5235	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5236	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5237	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5238	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5239	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5240	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5241	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5242	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5243	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5244	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5245	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5246	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5247	**M-1** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5248	**M-1** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5249	**M-1** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5250	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5251	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5252	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typique
5253	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5254	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5255	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.95** T	Typique
5256	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5257	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5258	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
5259	**M-2** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5260	**M-2** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5261	**M-2** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5262	**M-3** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5263	**M-3** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5264	**M-3** Nippon Steel	0.23	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5265	**M-3** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5266	**M-3** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5267	**M-3** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5268	**M-3** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5269	**M-3** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5270	**M-3** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5271	**M-4** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5272	**M-4** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5273	**M-4** Nippon Steel	0.27	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5274	**M-4** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5275	**M-4** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5276	**M-4** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5277	**M-5** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5278	**M-5** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5279	**M-5** Nippon Steel	0.3	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5280	**M-5** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5281	**M-5** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5282	**M-5** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5283	**M-6** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5284	**M-6** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5285	**M-6** Nippon Steel	0.35	Induction magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
5286	**M100-23P** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5287	**M100-23P** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5288	**M100-27P** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5289	**M100-27P** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5290	**M105-30P** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5291	**M105-30P** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Typique
5292	**M110-23S** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimum garanti
5293	**M110-23S** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5294	**M110-27P** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5295	**M110-27P** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Typique
5296	**M110-30P** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5297	**M110-30P** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Typique
5298	**M120-27S** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimum garanti
5299	**M120-27S** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Typique
5300	**M120-30S** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimum garanti
5301	**M120-30S** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Typique
5302	**M130-30S** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimum garanti
5303	**M130-30S** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
5304	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5305	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5306	**M95-23P** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5307	**M95-23P** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5308	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5309	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5310	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5311	**T100-23D** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimum garanti
5312	**T100-27D** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimum garanti
5313	**T105-27S** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5314	**T105-27S** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5315	**T105-30D** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5316	**T110-23S** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
5317	**T110-27S** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimum garanti
5318	**T111-30S** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5319	**T120-27S** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Minimum garanti
5320	**T120-30S** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimum garanti
5321	**T130-30S** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Minimum garanti
5322	**T95-23D** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5323	**T95-27D** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5324	**23PH085** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5325	**23PH085** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5326	**23PH090** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5327	**23PH090** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5328	**23PH095** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5329	**23PH095** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5330	**23PHD080** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5331	**23PHD080** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5332	**23PHD085** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5333	**23PHD085** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5334	**23PHD090** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5335	**23PHD090** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5336	**23PHE080** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5337	**23PHE080** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5338	**23PHE085** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5339	**23PHE085** POSCO	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5340	**27PG130** POSCO	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5341	**27PG130** POSCO	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Typique
5342	**27PH095** POSCO	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5343	**27PH095** POSCO	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5344	**27PH100** POSCO	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5345	**27PH100** POSCO	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5346	**27PHD085** POSCO	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5347	**27PHD085** POSCO	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5348	**27PHD090** POSCO	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5349	**27PHD090** POSCO	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5350	**27PHD095** POSCO	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5351	**27PHD095** POSCO	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5352	**30PG120** POSCO	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5353	**30PG120** POSCO	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
5354	**30PG130** POSCO	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5355	**30PG130** POSCO	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Typique
5356	**30PH100** POSCO	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5357	**30PH100** POSCO	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5358	**30PH105** POSCO	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5359	**30PH105** POSCO	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5360	**30PHD095** POSCO	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5361	**30PHD095** POSCO	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5362	**30PHD100** POSCO	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5363	**30PHD100** POSCO	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5364	**35PG145** POSCO	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5365	**35PG145** POSCO	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Typique
5366	**35PG155** POSCO	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5367	**35PG155** POSCO	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.83** T	Typique
5368	**15SQH085** Shougang	0.15	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5369	**15SQH085** Shougang	0.15	Facteur de foisonnement	-	**0.940** sans dimension	Typique
5370	**18SQG075** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
5371	**18SQG075** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5372	**18SQG075** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5373	**18SQG075** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5374	**18SQG080** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5375	**18SQG080** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5376	**18SQG080** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5377	**18SQG080** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5378	**18SQG085** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5379	**18SQG085** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5380	**18SQG085** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5381	**18SQG085** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5382	**18SQG090** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5383	**18SQG090** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5384	**18SQG090** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5385	**18SQG090** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5386	**18SQGD060** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5387	**18SQGD060** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5388	**18SQGD060** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5389	**18SQGD060** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5390	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5391	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5392	**18SQGD065** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5393	**18SQGD065** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5394	**18SQGD065** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5395	**18SQGD065** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5396	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5397	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5398	**18SQGD070** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5399	**18SQGD070** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5400	**18SQGD070** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5401	**18SQGD070** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5402	**18SQGD075** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5403	**18SQGD075** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5404	**18SQGD075** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5405	**18SQGD075** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5406	**18SQH085** Shougang	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5407	**18SQH085** Shougang	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5408	**20SQG075** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5409	**20SQG075** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5410	**20SQG075** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5411	**20SQG075** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5412	**20SQG080** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
5413	**20SQG080** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5414	**20SQG080** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5415	**20SQG080** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5416	**20SQG085** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5417	**20SQG085** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5418	**20SQG085** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5419	**20SQG085** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5420	**20SQG090** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5421	**20SQG090** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5422	**20SQG090** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5423	**20SQG090** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5424	**20SQG095** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5425	**20SQG095** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5426	**20SQG095** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5427	**20SQG095** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5428	**20SQGD060** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
5429	**20SQGD060** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5430	**20SQGD060** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5431	**20SQGD060** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5432	**20SQGD065** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
5433	**20SQGD065** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5434	**20SQGD065** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5435	**20SQGD065** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5436	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5437	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5438	**20SQGD070** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
5439	**20SQGD070** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5440	**20SQGD070** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5441	**20SQGD070** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5442	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5443	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5444	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5445	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5446	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5447	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5448	**20SQGD075** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5449	**20SQGD075** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5450	**20SQGD075** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5451	**20SQGD075** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5452	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5453	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5454	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5455	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5456	**20SQGD080** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5457	**20SQGD080** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5458	**20SQGD080** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5459	**20SQGD080** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5460	**20SQH085** Shougang	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5461	**20SQH085** Shougang	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5462	**23SQG080** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
5463	**23SQG080** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5464	**23SQG080** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5465	**23SQG080** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5466	**23SQG085** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
5467	**23SQG085** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5468	**23SQG085** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5469	**23SQG085** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5470	**23SQG090** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
5471	**23SQG090** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5472	**23SQG090** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5473	**23SQG090** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5474	**23SQG095** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5475	**23SQG095** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5476	**23SQG095** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5477	**23SQG095** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5478	**23SQG100** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5479	**23SQG100** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5480	**23SQG100** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5481	**23SQG100** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5482	**23SQGD070** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
5483	**23SQGD070** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5484	**23SQGD070** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5485	**23SQGD070** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5486	**23SQGD075** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
5487	**23SQGD075** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5488	**23SQGD075** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5489	**23SQGD075** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5490	**23SQGD080** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
5491	**23SQGD080** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5492	**23SQGD080** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5493	**23SQGD080** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5494	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5495	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5496	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
5497	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5498	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5499	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5500	**23SQGD085** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5501	**23SQGD085** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5502	**23SQGD085** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5503	**23SQGD085** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5504	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5505	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5506	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5507	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5508	**23SQGD090** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5509	**23SQGD090** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5510	**23SQGD090** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
5511	**23SQGD090** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5512	**23SQH090** Shougang	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5513	**23SQH090** Shougang	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Typique
5514	**27SQG090** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5515	**27SQG090** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5516	**27SQG090** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5517	**27SQG090** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Typique
5518	**27SQG095** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5519	**27SQG095** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5520	**27SQG095** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5521	**27SQG095** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Typique
5522	**27SQG100** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5523	**27SQG100** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5524	**27SQG100** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5525	**27SQG100** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Typique
5526	**27SQG110** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5527	**27SQG110** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5528	**27SQG110** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5529	**27SQG110** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Typique
5530	**27SQGD080** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5531	**27SQGD080** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5532	**27SQGD080** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5533	**27SQGD080** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Typique
5534	**27SQGD085** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5535	**27SQGD085** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5536	**27SQGD085** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5537	**27SQGD085** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Typique
5538	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5539	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Typique
5540	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5541	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Typique
5542	**27SQGD090** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5543	**27SQGD090** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5544	**27SQGD090** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5545	**27SQGD090** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Typique
5546	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5547	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Typique
5548	**27SQGD095** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5549	**27SQGD095** Shougang	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5550	**27SQGD095** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5551	**27SQGD095** Shougang	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Typique
5552	**30SQG095** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5553	**30SQG095** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5554	**30SQG095** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5555	**30SQG095** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Typique
5556	**30SQG100** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5557	**30SQG100** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
5558	**30SQG100** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5559	**30SQG100** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Typique
5560	**30SQG105** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5561	**30SQG105** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5562	**30SQG105** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5563	**30SQG105** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Typique
5564	**30SQG120** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5565	**30SQG120** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5566	**30SQG120** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5567	**30SQG120** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Typique
5568	**30SQGD090** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5569	**30SQGD090** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5570	**30SQGD090** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5571	**30SQGD090** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Typique
5572	**30SQGD095** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5573	**30SQGD095** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5574	**30SQGD095** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5575	**30SQGD095** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Typique
5576	**30SQGD100** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5577	**30SQGD100** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5578	**30SQGD100** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5579	**30SQGD100** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Typique
5580	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5581	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Typique
5582	**30SQGD105** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5583	**30SQGD105** Shougang	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5584	**30SQGD105** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
5585	**30SQGD105** Shougang	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Typique
5586	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5587	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5588	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5589	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Typique
5590	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5591	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Typique
5592	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5593	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5594	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5595	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Typique
5596	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5597	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5598	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5599	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Typique
5600	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5601	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5602	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5603	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5604	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5605	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Typique
5606	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5607	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5608	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5609	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5610	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5611	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5612	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5613	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5614	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5615	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
5616	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
5617	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
5618	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5619	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5620	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5621	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5622	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
5623	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5624	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5625	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5626	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5627	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
5628	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5629	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
5630	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
5631	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
5632	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
5633	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
5634	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
5635	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5636	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5637	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
5638	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
5639	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5640	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5641	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5642	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5643	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
5644	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5645	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5646	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5647	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5648	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5649	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5650	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5651	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5652	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5653	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5654	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5655	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5656	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
5657	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5658	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5659	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5660	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5661	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
5662	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti

Documents des fabricants et conditions d'essai

Les références de tableau et de ligne permettent de retrouver les conditions d'essai d'origine.

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

Révision Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) Document officiel

PDF, page 28 · Lignes de données 18-23, 32-37, 44-53, 64-73, 82-91, 98-103, 2374-2379, 2388-2393, 2400-2409, 2420-2429, 2438-2447, 2454-2459

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.5 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Nuance historique. Vérifier la disponibilité avant de commander.

PDF, page 29 · Lignes de données 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 2380, 2382, 2384, 2386, 2394, 2396, 2398

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

Nuance historique. Vérifier la disponibilité avant de commander.

PDF, page 29 · Lignes de données 25, 27, 29, 31, 39, 41, 43, 2381, 2383, 2385, 2387, 2395, 2397, 2399

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Nuance historique. Vérifier la disponibilité avant de commander.

PDF, page 29 · Lignes de données 54-63, 74-81, 92-97, 2410-2419, 2430-2437, 2448-2453

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Nuance historique. Vérifier la disponibilité avant de commander.

PDF, page 12 · Lignes de données 104, 106, 108

Pages de référence et méthodes d'essai Table 6 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 27 · Lignes de données 105, 107, 109, 145, 147, 150, 153, 156, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 10 · Lignes de données 110, 114, 118, 122, 157, 161, 165, 2460, 2464, 2468, 2472, 2500, 2504, 2508

Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 26 · Lignes de données 111, 113, 115, 117, 119, 121, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 198, 200, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 306, 308, 312, 314, 319, 321, 326, 328, 333, 335, 343, 345, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 404, 406, 411, 413, 421, 423, 431, 433, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2541, 2543, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2639, 2641, 2645, 2647, 2651, 2653, 2657, 2659, 2663, 2665, 2671, 2673, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2723, 2725, 2729, 2731, 2737, 2739, 2745,

2747, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799, 2801

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 10 · **Lignes de données 112, 116, 120, 123, 159, 163, 167, 2462, 2466, 2470, 2473, 2502, 2506, 2510**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 11 · **Lignes de données 124, 128, 132, 136, 140, 2474, 2478, 2482, 2486, 2490**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 26 · **Lignes de données 125, 129, 133, 137, 141, 172, 176, 180, 184, 188, 2475, 2479, 2483, 2487, 2491, 2515, 2519, 2523, 2527, 2531**

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

PDF, page 11 · **Lignes de données 126, 130, 134, 138, 142, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, page 26 · **Lignes de données 127, 131, 135, 139, 143, 174, 178, 182, 186, 190, 2477, 2481, 2485, 2489, 2493, 2517, 2521, 2525, 2529, 2533**

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, page 13 · **Lignes de données 144, 146, 149, 152, 155, 201, 205, 209, 213, 217, 2495, 2497, 2499, 2546, 2550, 2554, 2558**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 6 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 13 · **Lignes de données 148, 151, 154, 203, 207, 211, 215, 2494, 2496, 2498, 2544, 2548, 2552, 2556**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 6 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 14 · **Lignes de données 169, 239, 241, 2512, 2580, 2582**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 14 · **Lignes de données 170, 240, 242, 2513, 2581, 2583**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 12 · **Lignes de données 171, 175, 179, 183, 187, 191, 2514, 2518, 2522, 2526, 2530, 2534**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined

product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 12 · Lignes de données 173, 177, 181, 185, 189, 192, 2516, 2520, 2524, 2528, 2532, 2535
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, page 14 · Lignes de données 193, 195, 2536, 2538
Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 14 · Lignes de données 194, 196, 2537, 2539
Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, page 10 · Lignes de données 197, 305, 388, 392, 471, 475, 479, 2540, 2638, 2708, 2712, 2778, 2782, 2786
Pages de référence et méthodes d'essai Table 3 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 10 · Lignes de données 199, 307, 390, 394, 473, 477, 481, 2542, 2640, 2710, 2714, 2780, 2784, 2788
Pages de référence et méthodes d'essai Table 3 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 11 · Lignes de données 219, 223, 227, 231, 235, 311, 318, 325, 332, 342, 349, 396, 403, 410, 420, 430, 483, 487, 491, 2560, 2564, 2568, 2572, 2576, 2644, 2650, 2656, 2662, 2670, 2676, 2716, 2722, 2728, 2736, 2744, 2790, 2794, 2798
Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 11 · Lignes de données 221, 225, 229, 233, 237, 313, 320, 327, 334, 344, 350, 398, 405, 412, 422, 432, 485, 489, 493, 2562, 2566, 2570, 2574, 2578, 2646, 2652, 2658, 2664, 2672, 2677, 2718, 2724, 2730, 2738, 2746, 2792, 2796, 2800
Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 12 · Lignes de données 243, 250, 260, 270, 280, 354, 361, 368, 378, 440, 447, 454, 464, 2584, 2590, 2598, 2606, 2614, 2680, 2686, 2692, 2700, 2752, 2758, 2764, 2772
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 27 · Lignes de données 244, 246, 251, 253, 261, 263, 271, 273, 281, 283, 355, 357, 362, 364, 369, 371, 379, 381, 441, 443, 448, 450, 455, 457, 465, 467, 2585, 2587, 2591, 2593, 2599, 2601, 2607, 2609, 2615, 2617, 2681, 2683, 2687, 2689, 2693, 2695, 2701, 2703, 2753, 2755, 2759, 2761, 2765, 2767, 2773, 2775
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, page 12 · Lignes de données 245, 252, 262, 272, 282, 356, 363, 370, 380, 442, 449, 456, 466, 2586, 2592, 2600, 2608, 2616, 2682, 2688, 2694, 2702, 2754, 2760, 2766, 2774
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, page 13 · Lignes de données 247, 254, 264, 274, 284, 2588, 2594, 2602, 2610, 2618

Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 13 · Lignes de données 248, 256, 266, 276, 285, 2589, 2596, 2604, 2612, 2619

Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, page 13 · Lignes de données 249, 258, 268, 278, 286, 317, 324, 331, 340, 348, 353, 402, 409, 418, 428, 438

Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · IEC/TR 62581-2010

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF, page 27 · Lignes de données 255, 257, 265, 267, 275, 277, 373, 375, 383, 385, 459, 461, 2595, 2597, 2603, 2605, 2611, 2613, 2697, 2699, 2705, 2707, 2769, 2771

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.2 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, page 27 · Lignes de données 259, 269, 279, 341, 377, 387, 419, 429, 439, 463

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.2 · IEC/TR 62581-2010

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF, page 14 · Lignes de données 287, 289, 293, 297, 301, 2620, 2622, 2626, 2630, 2634

Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 14 · Lignes de données 288, 291, 295, 299, 303, 2621, 2624, 2628, 2632, 2636

Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, page 28 · Lignes de données 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.3 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, page 14 · Lignes de données 309, 2642

Pages de référence et méthodes d'essai Table 8 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 14 · Lignes de données 310, 2643

Pages de référence et méthodes d'essai Table 8 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 13 · Lignes de données 315, 322, 329, 336, 346, 351, 400, 407, 414, 424, 434, 2648, 2654, 2660, 2666, 2674, 2678, 2720, 2726, 2732, 2740, 2748

Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 13 · Lignes de données 316, 323, 330, 338, 347, 352, 401, 408, 416, 426, 436, 2649, 2655, 2661, 2668, 2675, 2679, 2721, 2727, 2734, 2742, 2750

Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 27 · Lignes de données 337, 339, 415, 417, 425, 427, 435, 437, 2667, 2669, 2733, 2735, 2741, 2743, 2749, 2751

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.2 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 14 · Lignes de données 358, 365, 372, 382, 444, 451, 458, 468, 2684, 2690, 2696, 2704, 2756, 2762, 2768, 2776

Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 14 · Lignes de données 359, 366, 374, 384, 445, 452, 460, 469, 2685, 2691, 2698, 2706, 2757, 2763, 2770, 2777

Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, page 14 · Lignes de données 360, 367, 376, 386, 446, 453, 462, 470

Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · IEC/TR 62581-2010

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF, page 28 · Lignes de données 4527-4529, 4534-4536, 4540-4544, 4550-4554, 4559-4563, 4567-4569

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.5 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Nuance historique. Vérifier la disponibilité avant de commander.

PDF, page 29 · Lignes de données 4530-4533, 4537-4539, 4545-4549, 4555-4558, 4564-4566

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Nuance historique. Vérifier la disponibilité avant de commander.

PDF, page 12 · Lignes de données 4570, 4573, 4576

Pages de référence et méthodes d'essai Table 6 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 27 · Lignes de données 4571, 4574, 4577, 4606, 4609, 4612, 4615, 4618, 4656, 4659, 4662, 4665, 4668

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 12 · Lignes de données 4572, 4575, 4578
Pages de référence et méthodes d'essai Table 6 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 10 · Lignes de données 4579, 4582, 4585, 4588, 4620, 4623, 4626
Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 26 · Lignes de données 4580, 4583, 4586, 4621, 4624, 4627, 4653, 4671, 4674, 4677, 4680, 4683, 4736, 4741, 4746, 4751, 4756, 4762, 4793, 4796, 4799, 4804, 4809, 4815, 4821, 4848, 4851, 4854, 4857, 4860, 4863
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 10 · Lignes de données 4581, 4584, 4587, 4589, 4622, 4625, 4628
Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 11 · Lignes de données 4590, 4593, 4596, 4599, 4602
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 26 · Lignes de données 4591, 4594, 4597, 4600, 4603, 4632, 4635, 4638, 4641, 4644
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 11 · Lignes de données 4592, 4595, 4598, 4601, 4604
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 13 · Lignes de données 4605, 4608, 4611, 4614, 4617, 4655, 4658, 4661, 4664, 4667
Pages de référence et méthodes d'essai Table 6 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 13 · Lignes de données 4607, 4610, 4613, 4616, 4619, 4657, 4660, 4663, 4666, 4669
Pages de référence et méthodes d'essai Table 6 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 14 · Lignes de données 4629, 4685, 4687
Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 14 · Lignes de données 4630, 4649, 4651, 4686, 4688, 4718, 4721, 4725, 4729, 4733
Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 12 · Lignes de données 4631, 4634, 4637, 4640, 4643, 4646, 4689, 4694, 4700, 4706, 4712, 4770, 4775, 4780, 4786, 4826, 4831, 4836, 4842
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 12 · **Lignes de données 4633, 4636, 4639, 4642, 4645, 4647, 4691, 4696, 4702, 4708, 4714, 4772, 4777, 4782, 4788, 4828, 4833, 4838, 4844**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 14 · **Lignes de données 4648, 4650, 4717, 4719, 4723, 4727, 4731**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 10 · **Lignes de données 4652, 4735, 4792, 4795, 4847, 4850, 4853**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 3 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 10 · **Lignes de données 4654, 4737, 4794, 4797, 4849, 4852, 4855**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 3 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 11 · **Lignes de données 4670, 4673, 4676, 4679, 4682, 4740, 4745, 4750, 4755, 4761, 4766, 4798, 4803, 4808, 4814, 4820, 4856, 4859, 4862**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 11 · **Lignes de données 4672, 4675, 4678, 4681, 4684, 4742, 4747, 4752, 4757, 4763, 4767, 4800, 4805, 4810, 4816, 4822, 4858, 4861, 4864**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 27 · **Lignes de données 4690, 4695, 4701, 4707, 4713, 4771, 4776, 4781, 4787, 4827, 4832, 4837, 4843**
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 13 · **Lignes de données 4692, 4697, 4703, 4709, 4715**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 13 · **Lignes de données 4693, 4699, 4705, 4711, 4716, 4744, 4749, 4754, 4760, 4765, 4769, 4802, 4807, 4813, 4819, 4825**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 27 · **Lignes de données 4698, 4704, 4710, 4784, 4790, 4840**
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.2 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 28 · **Lignes de données 4720, 4724, 4728, 4732**
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.3 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 28 · Lignes de données 4722, 4726, 4730, 4734
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.3 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 14 · Lignes de données 4738
Pages de référence et méthodes d'essai Table 8 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 14 · Lignes de données 4739
Pages de référence et méthodes d'essai Table 8 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 13 · Lignes de données 4743, 4748, 4753, 4758, 4764, 4768, 4801, 4806, 4811, 4817, 4823
Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 27 · Lignes de données 4759, 4812, 4818, 4824
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.2 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 14 · Lignes de données 4773, 4778, 4783, 4789, 4829, 4834, 4839, 4845
Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 14 · Lignes de données 4774, 4779, 4785, 4791, 4830, 4835, 4841, 4846
Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Shougang

Shougang Cold Rolled Grain-Oriented Electrical Steel Product Manual
Révision 2025 catalogue (official catalogue label; PDF dated 2025-07-23) Document officiel

PDF, page 9 · Lignes de données 2062, 2092, 2136, 2178, 4271, 4293, 4327, 4359
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 8 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, page 9 · Lignes de données 2063, 2093, 2137, 2179
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 8 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF, page 8 · Lignes de données 2064, 2067, 2070, 2073, 2094, 2097, 2100, 2103, 2106, 2138, 2141, 2144, 2147, 2150, 2180, 2183, 2186, 2189, 2210, 2213, 2216, 2219, 4273, 4275, 4277, 4279, 4295, 4297, 4299, 4301, 4303, 4329, 4331, 4333, 4335, 4337, 4361, 4363, 4365, 4367, 4383, 4385, 4387, 4389
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 1 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, page 7 · Lignes de données 2065, 2068, 2071, 2074, 2095, 2098, 2101, 2104, 2107, 2139, 2142, 2145, 2148, 2151, 2181, 2184, 2187, 2190, 2211, 2214, 2217, 2220
Pages de référence et méthodes d'essai §2.4 Table 1 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF, page 8 · **Lignes de données 2066, 2069, 2072, 2075, 2096, 2099, 2102, 2105, 2108, 2140, 2143, 2146, 2149, 2152, 2182, 2185, 2188, 2191, 2212, 2215, 2218, 2221**

Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 1 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF, page 8 · **Lignes de données 2076, 2081, 2086, 2089, 2109, 2112, 2117, 2126, 2133, 2153, 2156, 2159, 2168, 2175, 2192, 2195, 2202, 2207, 2222, 2225, 2228, 2233, 4281, 4285, 4289, 4291, 4305, 4307, 4311, 4319, 4325, 4339, 4341, 4343, 4351, 4357, 4369, 4371, 4377, 4381, 4391, 4393, 4395, 4399**

Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 2 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, page 7 · **Lignes de données 2077, 2082, 2087, 2090, 2110, 2113, 2118, 2127, 2134, 2154, 2157, 2160, 2169, 2176, 2193, 2196, 2203, 2208, 2223, 2226, 2229, 2234**

Pages de référence et méthodes d'essai §2.4 Table 2 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF, page 8 · **Lignes de données 2078, 2083, 2088, 2091, 2111, 2114, 2119, 2128, 2135, 2155, 2158, 2161, 2170, 2177, 2194, 2197, 2204, 2209, 2224, 2227, 2230, 2235**

Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 2 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF, page 9 · **Lignes de données 2079, 2084, 2115, 2122, 2129, 2164, 2171, 2200, 2205, 2231, 4283, 4287, 4309, 4315, 4321, 4347, 4353, 4375, 4379, 4397**

Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 3 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, page 9 · **Lignes de données 2080, 2085, 2116, 2123, 2130, 2165, 2172, 2201, 2206, 2232**

Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 3 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF, page 9 · **Lignes de données 2120, 2162, 2198, 4313, 4345, 4373**

Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 7 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, page 9 · **Lignes de données 2121, 2163, 2199**

Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 7 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF, page 9 · **Lignes de données 2124, 2131, 2166, 2173, 4317, 4323, 4349, 4355**

Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 4 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, page 9 · **Lignes de données 2125, 2132, 2167, 2174**

Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 4 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF, page 9 · Lignes de données 4272, 4294, 4328, 4360
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 8 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, page 8 · Lignes de données 4274, 4276, 4278, 4280, 4296, 4298, 4300, 4302, 4304, 4330, 4332, 4334, 4336, 4338, 4362, 4364, 4366, 4368, 4384, 4386, 4388, 4390
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 1 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, page 8 · Lignes de données 4282, 4286, 4290, 4292, 4306, 4308, 4312, 4320, 4326, 4340, 4342, 4344, 4352, 4358, 4370, 4372, 4378, 4382, 4392, 4394, 4396, 4400
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 2 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, page 9 · Lignes de données 4284, 4288, 4310, 4316, 4322, 4348, 4354, 4376, 4380, 4398
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 3 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, page 9 · Lignes de données 4314, 4346, 4374
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 7 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, page 9 · Lignes de données 4318, 4324, 4350, 4356
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 4 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, page 9 · Lignes de données 5368, 5406, 5460, 5512
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 8 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, page 9 · Lignes de données 5369, 5407, 5461, 5513
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 8 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF, page 7 · Lignes de données 5370, 5374, 5378, 5382, 5408, 5412, 5416, 5420, 5424, 5462, 5466, 5470, 5474, 5478, 5514, 5518, 5522, 5526, 5552, 5556, 5560, 5564
Pages de référence et méthodes d'essai §2.4 Table 1 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, page 8 · Lignes de données 5371, 5375, 5379, 5383, 5409, 5413, 5417, 5421, 5425, 5463, 5467, 5471, 5475, 5479, 5515, 5519, 5523, 5527, 5553, 5557, 5561, 5565
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 1 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, page 7 · **Lignes de données 5372, 5376, 5380, 5384, 5410, 5414, 5418, 5422, 5426, 5464, 5468, 5472, 5476, 5480, 5516, 5520, 5524, 5528, 5554, 5558, 5562, 5566**
Pages de référence et méthodes d'essai §2.4 Table 1 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF, page 8 · **Lignes de données 5373, 5377, 5381, 5385, 5411, 5415, 5419, 5423, 5427, 5465, 5469, 5473, 5477, 5481, 5517, 5521, 5525, 5529, 5555, 5559, 5563, 5567**
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 1 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF, page 7 · **Lignes de données 5386, 5392, 5398, 5402, 5428, 5432, 5438, 5448, 5456, 5482, 5486, 5490, 5500, 5508, 5530, 5534, 5542, 5548, 5568, 5572, 5576, 5582**
Pages de référence et méthodes d'essai §2.4 Table 2 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, page 8 · **Lignes de données 5387, 5393, 5399, 5403, 5429, 5433, 5439, 5449, 5457, 5483, 5487, 5491, 5501, 5509, 5531, 5535, 5543, 5549, 5569, 5573, 5577, 5583**
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 2 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, page 7 · **Lignes de données 5388, 5394, 5400, 5404, 5430, 5434, 5440, 5450, 5458, 5484, 5488, 5492, 5502, 5510, 5532, 5536, 5544, 5550, 5570, 5574, 5578, 5584**
Pages de référence et méthodes d'essai §2.4 Table 2 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF, page 8 · **Lignes de données 5389, 5395, 5401, 5405, 5431, 5435, 5441, 5451, 5459, 5485, 5489, 5493, 5503, 5511, 5533, 5537, 5545, 5551, 5571, 5575, 5579, 5585**
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 2 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF, page 9 · **Lignes de données 5390, 5396, 5436, 5444, 5452, 5496, 5504, 5540, 5546, 5580**
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 3 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, page 9 · **Lignes de données 5391, 5397, 5437, 5445, 5453, 5497, 5505, 5541, 5547, 5581**
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 3 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF, page 9 · **Lignes de données 5442, 5494, 5538**
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 7 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, page 9 · **Lignes de données 5443, 5495, 5539**
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 7 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF, page 9 · **Lignes de données 5446, 5454, 5498, 5506**
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 4 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, page 9 · **Lignes de données 5447, 5455, 5499, 5507**
Pages de référence et méthodes d'essai §2.5 Table 4 · Non indiqué dans les tableaux du fabricant cités
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets

Révision D003jec_04_202407f Document officiel

PDF, page 10 · **Lignes de données 1775, 1777-1778, 1780-1781, 1783, 1799, 1801-1802, 1804-1805, 1807-1808, 1810-1811, 1813, 1844, 1846-1847, 1849-1850, 1852, 4083-4088, 4099-4108, 4129-4134, 5104-5105, 5107-5108, 5110-5111, 5128-5129, 5131-5132, 5134-5135, 5137-5138, 5140-5141, 5173-5174, 5176-5177, 5179-5180**

Pages de référence et méthodes d'essai ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF, page 9 · **Lignes de données 1776, 1779, 1782, 1800, 1803, 1806, 1809, 1812, 1845, 1848, 1851, 5103, 5106, 5109, 5127, 5130, 5133, 5136, 5139, 5172, 5175, 5178**

Pages de référence et méthodes d'essai ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Grade and Specification · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF, page 10 · **Lignes de données 1784, 1786-1787, 1789, 1814, 1816-1817, 1819-1820, 1822-1823, 1825, 4089-4092, 4109-4116, 5113-5114, 5116-5117, 5143-5144, 5146-5147, 5149-5150, 5152-5153**

Pages de référence et méthodes d'essai ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, page 9 · **Lignes de données 1785, 1788, 1815, 1818, 1821, 1824, 5112, 5115, 5142, 5145, 5148, 5151**

Pages de référence et méthodes d'essai ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Grade and Specification · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, page 6 · **Lignes de données 1790, 1792-1793, 1795, 1826, 1828-1829, 1831-1832, 1834-1835, 1837, 1853, 1855-1856, 1858-1859, 1861-1862, 1864, 1874, 1876-1877, 1879-1880, 1882-1883, 1885-1886, 1888, 1898, 1900-1901, 1903-1904, 1906-1907, 1909, 4093-4096, 4117-4124, 4135-4142, 4149-4158, 4165-4172, 5119-5120, 5122-5123, 5155-5156, 5158-5159, 5161-5162, 5164-5165, 5182-5183, 5185-5186, 5188-5189, 5191-5192, 5203-5204, 5206-5207, 5209-5210, 5212-5213, 5215-5216, 5227-5228, 5230-5231, 5233-5234, 5236-5237**

Pages de référence et méthodes d'essai ORIENTCORE HI-B, Typical · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, page 5 · **Lignes de données 1791, 1794, 1827, 1830, 1833, 1836, 1854, 1857, 1860, 1863, 1875, 1878, 1881, 1884, 1887, 1899, 1902, 1905, 1908, 5118, 5121, 5154, 5157, 5160, 5163, 5181, 5184, 5187, 5190, 5202, 5205, 5208, 5211, 5214, 5226, 5229, 5232, 5235**

Pages de référence et méthodes d'essai ORIENTCORE HI-B, Grade and Specification · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, page 6 · **Lignes de données 1796, 1798, 1838, 1840-1841, 1843, 1865, 1867-1868, 1870-1871, 1873, 1889, 1891-1892, 1894-1895, 1897, 4097-4098, 4125-4128, 4143-4148, 4159-4164, 5125-5126, 5167-5168, 5170-5171, 5194-5195, 5197-5198, 5200-5201, 5218-5219, 5221-5222, 5224-5225**

Pages de référence et méthodes d'essai ORIENTCORE, Typical · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, page 5 · **Lignes de données 1797, 1839, 1842, 1866, 1869, 1872, 1890, 1893, 1896, 5124, 5166, 5169, 5193, 5196, 5199, 5217, 5220, 5223**

Pages de référence et méthodes d'essai ORIENTCORE, Grade and Specification · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, page 8 · **Lignes de données 1910, 1912-1913, 1915-1916, 1918, 1922, 1924-1925, 1927-1928, 1930, 4173-4178, 4181-4186, 5239-5240, 5242-5243, 5245-5246, 5251-5252, 5254-5255, 5257-5258**

Pages de référence et méthodes d'essai ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, page 7 · **Lignes de données 1911, 1914, 1917, 1923, 1926, 1929, 5238, 5241, 5244, 5250, 5253, 5256**
Pages de référence et méthodes d'essai ORIENTCORE HI-B AISI, Grade and Specification · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, page 7 · **Lignes de données 1919, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 5247, 5259, 5262, 5265, 5268, 5271, 5274, 5277, 5280, 5283**
Pages de référence et méthodes d'essai ORIENTCORE AISI, Grade and Specification · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, page 8 · **Lignes de données 1920-1921, 1932-1933, 1935-1936, 1938-1939, 1941-1942, 1944-1945, 1947-1948, 1950-1951, 1953-1954, 1956-1957, 4179-4180, 4187-4204, 5248-5249, 5260-5261, 5263-5264, 5266-5267, 5269-5270, 5272-5273, 5275-5276, 5278-5279, 5281-5282, 5284-5285**
Pages de référence et méthodes d'essai ORIENTCORE AISI, Typical · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets
Révision Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR Document officiel

PDF, page 8 · **Lignes de données 1582, 1584, 1627, 1629-1630, 1632, 1660, 1662-1663, 1665-1666, 1668, 1687, 1689-1690, 1692-1693, 1695, 3890, 3892, 3935, 3937-3938, 3940, 3968, 3970-3971, 3973-3974, 3976, 3995, 3997-3998, 4000-4001, 4003, 4899, 4901-4902, 4959, 4961-4963, 4965-4966, 5003, 5005-5007, 5009-5011, 5013-5014, 5039, 5041-5043, 5045-5047, 5049-5050**
Pages de référence et méthodes d'essai JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 6 · **Lignes de données 1583, 1628, 1631, 1661, 1664, 1667, 1688, 1691, 1694, 3891, 3936, 3939, 3969, 3972, 3975, 3996, 3999, 4002, 4900, 4960, 4964, 5004, 5008, 5012, 5040, 5044, 5048**
Pages de référence et méthodes d'essai JG CORE: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 8 · **Lignes de données 1585, 1587-1588, 1590-1591, 1593, 1633, 1635-1636, 1638, 1669, 1671-1672, 1674-1675, 1677, 1696, 1698-1699, 1701-1702, 1704, 3893, 3895-3896, 3898-3899, 3901, 3941, 3943-3944, 3946, 3977, 3979-3980, 3982-3983, 3985, 4004, 4007, 4009-4010, 4012, 4903, 4905-4907, 4909-4911, 4913-4914, 4967, 4969-4971, 4973-4974, 5015, 5017-5019, 5021-5023, 5025-5026, 5051, 5053-5055, 5057-5059, 5061-5062**
Pages de référence et méthodes d'essai JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 6 · **Lignes de données 1586, 1589, 1592, 1634, 1637, 1670, 1673, 1676, 1697, 1700, 1703, 3894, 3897, 3900, 3942, 3945, 3978, 3981, 3984, 4008, 4011, 4904, 4908, 4912, 4968, 4972, 5016, 5020, 5024, 5052, 5056, 5060**
Pages de référence et méthodes d'essai JGH CORE: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 8 · **Lignes de données 1594, 1596-1597, 1599, 3902, 3904-3905, 3907, 4915, 4917-4919, 4921-4922**
Pages de référence et méthodes d'essai JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, page 6 · **Lignes de données 1595, 1598, 3903, 3906, 4916, 4920**
Pages de référence et méthodes d'essai JGHE CORE: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, page 9 · **Lignes de données 1600, 1602-1603, 1605-1606, 1608, 1639, 1641-1642, 1644-1645, 1647, 1678, 1680-1681, 1683-1684, 1686, 1705, 1707-1708, 1710, 3908, 3910-3911, 3913-3914, 3916, 3947, 3949-3950, 3952-3953, 3955, 3986, 3988-3989, 3991-3992, 3994, 4013, 4015-4016, 4018, 4923, 4925-4927, 4929-4931, 4933-4934, 4975, 4977-4979, 4981-4983, 4985-4986, 5027, 5029-5031, 5033-5035, 5037-5038, 5063, 5065-5067, 5069-5070**
Pages de référence et méthodes d'essai JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 7 · **Lignes de données 1601, 1604, 1607, 1640, 1643, 1646, 1679, 1682, 1685, 1706, 1709, 3909, 3912, 3915, 3948, 3951, 3954, 3987, 3990, 3993, 4014, 4017, 4924, 4928, 4932, 4976, 4980, 4984, 5028, 5032, 5036, 5064, 5068**
Pages de référence et méthodes d'essai JGS CORE: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 9 · **Lignes de données 1609, 1611-1612, 1614-1615, 1617, 1648, 1650-1651, 1653, 3917, 3919-3920, 3922-3923, 3925, 3956, 3958-3959, 3961, 4935, 4937-4939, 4941-4943, 4945-4946, 4987, 4989-4991, 4993-4994**
Pages de référence et méthodes d'essai JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 7 · **Lignes de données 1610, 1613, 1616, 1649, 1652, 3918, 3921, 3924, 3957, 3960, 4936, 4940, 4944, 4988, 4992**
Pages de référence et méthodes d'essai JGSD CORE: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 9 · **Lignes de données 1618, 1620-1621, 1623-1624, 1626, 1654, 1656-1657, 1659, 3926, 3928-3929, 3931-3932, 3934, 3962, 3964-3965, 3967, 4947, 4949-4951, 4953-4955, 4957-4958, 4995, 4997-4999, 5001-5002**
Pages de référence et méthodes d'essai JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, page 7 · **Lignes de données 1619, 1622, 1625, 1655, 1658, 3927, 3930, 3933, 3963, 3966, 4948, 4952, 4956, 4996, 5000**
Pages de référence et méthodes d'essai JGSE CORE: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, page 10 · **Lignes de données 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 4019, 4021, 4023, 4025, 4027, 4029, 4031, 4033, 4035, 4037, 4039, 4043, 4045, 4047, 4049, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061, 4063, 4065, 4067, 4069, 4071, 4073, 4075, 4077, 4079, 4081, 5071, 5073, 5075, 5077, 5079, 5081, 5083, 5085, 5087, 5089, 5091, 5093, 5095, 5097, 5099, 5101**
Pages de référence et méthodes d'essai AISI: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF, page 11 · **Lignes de données 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 4020, 4022, 4024, 4026, 4028, 4030, 4032, 4034, 4036, 4038, 4040, 4044, 4046, 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060, 4062, 4064, 4066, 4068, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082, 5072, 5074, 5076, 5078, 5080, 5082, 5084, 5086, 5088, 5090, 5092, 5094, 5096, 5098, 5100, 5102**

Pages de référence et méthodes d'essai AISI: Typical Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF, page 6 · **Lignes de données 4005**

Pages de référence et méthodes d'essai JGH CORE: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF, page 8 · **Lignes de données 4006**

Pages de référence et méthodes d'essai JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF, page 10 · **Lignes de données 4041**

Pages de référence et méthodes d'essai AISI: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF, page 11 · **Lignes de données 4042**

Pages de référence et méthodes d'essai AISI: Typical Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

POSCO

Electrical Steel: Grain-Oriented (English GO Catalog)

Révision 2022 catalog; no additional revision stated Document officiel

PDF, page 7 · **Lignes de données 1996, 1998-1999, 2001-2002, 2004, 2023, 2025-2026, 2028, 2044, 2046-2047, 2049, 4205, 4207-4208, 4210-4211, 4213, 4232, 4234-4235, 4237, 4253, 4255-4256, 4258, 5325, 5327, 5329, 5343, 5345, 5357, 5359**

Pages de référence et méthodes d'essai PH-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF, page 7 · **Lignes de données 1997, 2000, 2003, 2024, 2027, 2045, 2048, 4206, 4209, 4212, 4233, 4236, 4254, 4257, 5324, 5326, 5328, 5342, 5344, 5356, 5358**

Pages de référence et méthodes d'essai PH-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF, page 8 · **Lignes de données 2005, 2007-2008, 2010-2011, 2013, 2029, 2031-2032, 2034-2035, 2037, 2050, 2052-2053, 2055, 4214, 4216-4217, 4219-4220, 4222, 4238, 4240-4241, 4243-4244, 4246, 4259, 4261-4262, 4264, 5331, 5333, 5335, 5347, 5349, 5351, 5361, 5363**

Pages de référence et méthodes d'essai PHD-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF, page 8 · **Lignes de données 2006, 2009, 2012, 2030, 2033, 2036, 2051, 2054, 4215, 4218, 4221, 4239, 4242, 4245, 4260, 4263, 5330, 5332, 5334, 5346, 5348, 5350, 5360, 5362**

Pages de référence et méthodes d'essai PHD-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF, page 9 · **Lignes de données 2014, 2016-2017, 2019, 4223, 4225-4226, 4228, 5337, 5339**

Pages de référence et méthodes d'essai PHE-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF, page 9 · **Lignes de données 2015, 2018, 4224, 4227, 5336, 5338**

Pages de référence et méthodes d'essai PHE-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF, page 6 · **Lignes de données 2020, 2022, 2038, 2040-2041, 2043, 2056, 2058-2059, 2061, 4229, 4231, 4247, 4249-4250, 4252, 4265, 4267-4268, 4270, 5341, 5353, 5355, 5365, 5367**

Pages de référence et méthodes d'essai PG-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF, page 6 · **Lignes de données 2021, 2039, 2042, 2057, 2060, 4230, 4248, 4251, 4266, 4269, 5340, 5352, 5354, 5364, 5366**

Pages de référence et méthodes d'essai PG-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency

Révision 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) Document officiel

PDF, page 11 · **Lignes de données 1, 2357, 4510**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 12, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF, page 11 · **Lignes de données 2-6, 2358-2362, 4511-4515**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 12, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF, page 12 · **Lignes de données 7-12, 2363-2368**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 13, guaranteed magnetic properties · SST avec conversion selon l'IEC 60404-8-7

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF, page 12 · **Lignes de données 13, 2369**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 13, guaranteed magnetic properties · SST avec conversion selon l'IEC 60404-8-7

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF, page 10 · **Lignes de données 14-17, 2370-2373, 4523-4526**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 11, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF, page 12 · Lignes de données 4516-4521
Pages de référence et méthodes d'essai Table 13, guaranteed magnetic properties · Non précisé pour l'induction magnétique
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF, page 12 · Lignes de données 4522
Pages de référence et méthodes d'essai Table 13, guaranteed magnetic properties · Non précisé pour l'induction magnétique
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range
Révision 03/2026 (printed, back cover) Document officiel

PDF, page 23 · Lignes de données 2324-2338, 4477-4491, 5630-5644
Pages de référence et méthodes d'essai powercore magnetic properties (BIS 3024) · Epstein ou SST (IS 649)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

PDF, page 22 · Lignes de données 2339-2356, 4492-4509, 5645-5662
Pages de référence et méthodes d'essai powercore magnetic properties (IEC 60404-8-7) · SST (IEC 60404-3) avec conversion publiée
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Mill publishes SST values after converting losses at 1.7 T by 0.925 (IEC 60404-8-7) and J800 by 1.01. Grades are laser domain refined unless otherwise agreed; guaranteed properties require written agreement.

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel
Révision Bochnia 2023 (printed, back cover) Document officiel

PDF, page 7 · Lignes de données 2236, 2240, 2244, 2248, 2252, 2260
Pages de référence et méthodes d'essai CGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF, page 7 · Lignes de données 2237-2239, 2241-2243, 2245-2247, 2249-2251, 2253-2255, 2261-2263, 4402, 4404, 4406, 4408, 4410, 4412, 4414, 4416, 4418, 4420, 4425, 4427, 5586-5595, 5598-5599
Pages de référence et méthodes d'essai CGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, page 6 · Lignes de données 2256, 2264, 2268, 2272, 2276, 2280, 2284, 2288, 2292, 2296
Pages de référence et méthodes d'essai CGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF, page 6 · Lignes de données 2257-2259, 2265-2267, 2269-2271, 2273-2275, 2277-2279, 2281-2283, 2285-2287, 2289-2291, 2293-2295, 2297-2299, 4421, 4423, 4428, 4430-4433, 4435-4436, 4438-4439, 4441-4444, 4446-4447, 4449-4450, 4452, 5596-5597, 5600-5617
Pages de référence et méthodes d'essai CGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, page 11 · Lignes de données 2300, 2304, 2308
Pages de référence et méthodes d'essai HGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF, page 11 · Lignes de données 2301-2303, 2305-2307, 2309-2311, 4454, 4456, 4458, 4460, 4462, 4464, 5618-5623

Pages de référence et méthodes d'essai HGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, page 10 · Lignes de données 2312, 2316, 2320

Pages de référence et méthodes d'essai HGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF, page 10 · Lignes de données 2313-2315, 2317-2319, 2321-2323, 4466, 4468, 4470, 4472, 4474, 4476, 5624-5629

Pages de référence et méthodes d'essai HGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, page 7 · Lignes de données 4401, 4403, 4405, 4407, 4409, 4411, 4413, 4415, 4417, 4419, 4424, 4426

Pages de référence et méthodes d'essai CGO DR magnetic properties (W/lb) · SST (IEC 60404-3:2009)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, page 6 · Lignes de données 4422, 4429, 4434, 4437, 4440, 4445, 4448, 4451

Pages de référence et méthodes d'essai CGO magnetic properties (W/lb) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, page 11 · Lignes de données 4453, 4455, 4457, 4459, 4461, 4463

Pages de référence et méthodes d'essai HGO DR magnetic properties (W/lb) · SST (IEC 60404-3:2009)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, page 10 · Lignes de données 4465, 4467, 4469, 4471, 4473, 4475

Pages de référence et méthodes d'essai HGO magnetic properties (W/lb) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

Révision 2024 (printed, cover) Document officiel

PDF, page 52 · Lignes de données 1958

Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 1959

Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 52 · Lignes de données 1960
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 1961
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 1962
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 1963
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 1964
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 1965
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 1966
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 1967
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 1968
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 1969
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 1970
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 1971

Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 1972

Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 1973

Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 1974

Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 1975

Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 52 · Lignes de données 1976

Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 1977

Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 52 · Lignes de données 1978

Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 1979

Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 52 · Lignes de données 1980

Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 1981
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 52 · Lignes de données 1982
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification STO 05757665-008. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 1983
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 1984
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 1985
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 1986
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 1987
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 1988
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 1989
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 1990
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 1991
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 1992
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 1993
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 1994
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 1995
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 5286
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 5287
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 52 · Lignes de données 5288
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 5289
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 5290
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 5291
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 5292
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 5293
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 5294
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 5295
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 5296
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 5297
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 5298
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 5299
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 5300
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 5301
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 5302
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 5303
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 52 · Lignes de données 5304
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 5305
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 52 · Lignes de données 5306
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 5307
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 52 · Lignes de données 5308
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 5309
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 52 · Lignes de données 5310
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification STO 05757665-008. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 5311
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 5312
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 5313
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) EN grade designation is not listed. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 5314
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 5315
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 5316
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 5317
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 5318
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 5319
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 5320
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 5321
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 5322
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 5323
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels
Révision May 2021 (printed, back cover) Document officiel

PDF, page 8 · Lignes de données 967, 969-970, 973-974, 976, 979-980, 982, 984, 987, 989-990, 992, 997-998, 1003, 1005-1006, 1172, 1175, 1177-1178, 1180, 1183-1184, 1187, 1189-1190, 1193-1194, 1196, 1199, 1201, 1204, 1207, 1210, 1213, 1294, 1296, 1298, 1301-1302, 1305-1306, 1309-1310, 1313, 1315, 1317-1318, 1320, 1324, 1327, 1329, 1333, 1335, 1416, 1418, 1421-1422, 1425, 1427, 1429, 1431-1432, 1435, 1437, 1439-1440, 1443, 1447-1448, 1452, 1454, 1456, 3275, 3277-3278, 3280, 3282, 3285-3286, 3289-3290, 3292, 3295-3296, 3299-3300, 3305, 3307, 3311, 3313-3314, 3480, 3482, 3485-3486, 3489, 3491-3492,

3494, 3497, 3499-3500, 3503, 3505-3506, 3511, 3513, 3516, 3519-3520, 3602, 3605-3606, 3609, 3611-3612, 3615, 3617-3618, 3620, 3623, 3625, 3627, 3629, 3633-3634, 3639, 3641-3642, 3725, 3727, 3729, 3731-3732, 3735, 3737-3738, 3740, 3742, 3744, 3747, 3749-3750, 3755, 3757, 3761, 3763-3764

Pages de référence et méthodes d'essai Typical core loss · Epstein selon ASTM A343

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, page 8 · **Lignes de données 968, 971-972, 975, 977-978, 981, 983, 985-986, 988, 991, 993, 996, 999, 1001, 1004, 1007, 1173-1174, 1176, 1179, 1181-1182, 1185-1186, 1188, 1191-1192, 1195, 1197-1198, 1202, 1205, 1209, 1211-1212, 1295, 1297, 1299-1300, 1303-1304, 1307-1308, 1311-1312, 1314, 1316, 1319, 1321, 1323, 1326, 1330, 1332, 1334, 1417, 1419-1420, 1423-1424, 1426, 1428, 1430, 1433-1434, 1436, 1438, 1441-1442, 1446, 1449, 1453, 1455, 1457, 3274, 3276, 3279, 3281, 3283-3284, 3287-3288, 3291, 3293-3294, 3297-3298, 3301, 3303, 3306, 3309, 3312, 3315, 3481, 3483-3484, 3487-3488, 3490, 3493, 3495-3496, 3498, 3501-3502, 3504, 3507, 3510, 3512, 3515, 3518, 3521, 3603-3604, 3607-3608, 3610, 3613-3614, 3616, 3619, 3621-3622, 3624, 3626, 3628, 3632, 3635, 3637, 3640, 3643, 3724, 3726, 3728, 3730, 3733-3734, 3736, 3739, 3741, 3743, 3745-3746, 3748, 3751, 3753, 3756, 3760, 3762, 3765**

Pages de référence et méthodes d'essai Typical core loss · SST à l'état cisaillé selon ASTM A804

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, page 3 · **Lignes de données 994, 1000, 1200, 1206, 1322, 1328, 1444, 1450, 3302, 3308, 3508, 3514, 3630, 3636, 3752, 3758**

Pages de référence et méthodes d'essai TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · SST à l'état cisaillé selon ASTM A804

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, page 3 · **Lignes de données 995, 1002, 1203, 1208, 1325, 1331, 1445, 1451, 3304, 3310, 3509, 3517, 3631, 3638, 3754, 3759**

Pages de référence et méthodes d'essai TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · SST à l'état cisaillé selon ASTM A804

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, page 9 · **Lignes de données 1008, 1011-1012, 1015-1016, 1018, 1021, 1023-1024, 1026, 1028, 1031, 1033, 1035-1036, 1038, 1041-1042, 1044, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223-1224, 1227, 1229-1230, 1233-1234, 1237-1238, 1241-1242, 1244, 1246, 1249-1250, 1337-1338, 1341, 1343, 1345-1346, 1349-1350, 1353, 1355, 1357-1358, 1360, 1363-1364, 1366, 1369-1370, 1373, 1458, 1460, 1462, 1464, 1467, 1469-1470, 1473, 1475-1476, 1479-1480, 1482, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493-1494, 3317-3318, 3320, 3322, 3325, 3327-3328, 3331-3332, 3335-3336, 3338, 3341, 3343-3344, 3347-3348, 3350, 3353, 3523, 3525, 3527-3528, 3531-3532, 3534, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547-3548, 3550, 3552, 3555-3556, 3558, 3645-3646, 3649-3650, 3653, 3655-3656, 3658, 3660, 3663-3664, 3666, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677-3678, 3680, 3766, 3768, 3770, 3773-3774, 3776, 3779-3780, 3782, 3785, 3787, 3789-3790, 3792, 3794, 3797-3798, 3801, 3803**

Pages de référence et méthodes d'essai Typical RMS exciting power · SST à l'état cisaillé selon ASTM A804

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, page 9 · **Lignes de données 1009-1010, 1013-1014, 1017, 1019-1020, 1022, 1025, 1027, 1029-1030, 1032, 1034, 1037, 1039-1040, 1043, 1045, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1225-1226, 1228, 1231-1232, 1235-1236, 1239-1240, 1243, 1245, 1247-1248, 1251, 1336, 1339-1340, 1342, 1344, 1347-1348, 1351-1352, 1354, 1356, 1359, 1361-1362, 1365, 1367-1368, 1371-1372, 1459, 1461, 1463, 1465-1466, 1468, 1471-1472, 1474, 1477-1478, 1481, 1483-1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1495, 3316, 3319, 3321, 3323-3324, 3326, 3329-3330, 3333-3334, 3337, 3339-3340, 3342, 3345-3346, 3349, 3351-3352, 3522, 3524, 3526, 3529-3530, 3533, 3535-3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3549, 3551, 3553-3554, 3557, 3559, 3644, 3647-3648, 3651-3652, 3654, 3657, 3659, 3661-3662, 3665, 3667-3668, 3670, 3672, 3674, 3676, 3679, 3681, 3767, 3769, 3771-3772, 3775, 3777-3778, 3781, 3783-3784, 3786, 3788, 3791, 3793, 3795-3796, 3799-3800, 3802**

Pages de référence et méthodes d'essai Typical RMS exciting power · Epstein selon ASTM A343

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels

Révision October 2023 (printed, back cover) Document officiel

PDF, page 11 · **Lignes de données 883-896, 898, 900, 902, 904-905, 925-938, 941-942, 944, 946-947, 1046-1059, 1062-1063, 1065, 1067-1068, 1130-1143, 1145, 1147, 1149, 1151-1152, 3190-3203, 3206-3207, 3209, 3211-3212, 3232-3245, 3248-3249, 3252-3254, 3354-3367, 3369, 3371, 3374-3376, 3438-3451, 3453, 3455, 3458-3460**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 8 – Typical core loss · Epstein selon ASTM A343

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, page 3 · **Lignes de données 897, 901, 939, 943, 1060, 1064, 1102, 1106, 1144, 1148, 1266, 1270, 1388, 1392, 1510, 1514, 3204, 3208, 3246, 3250, 3368, 3372, 3410, 3414, 3452, 3456, 3574, 3578, 3696, 3700, 3818, 3822**
Pages de référence et méthodes d'essai TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein selon ASTM A343
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, page 4 · **Lignes de données 899, 903, 940, 945, 1061, 1066, 1104, 1108, 1146, 1150, 1267, 1272, 1389, 1394, 1512, 1515, 3205, 3210, 3247, 3251, 3370, 3373, 3411, 3416, 3454, 3457, 3575, 3580, 3697, 3702, 3820, 3824**
Pages de référence et méthodes d'essai TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein selon ASTM A343
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, page 13 · **Lignes de données 906-924, 948-966, 1069-1087, 1153-1171, 3213-3231, 3255-3273, 3377-3395, 3461-3479**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 10 – Typical RMS exciting power · Epstein selon ASTM A343
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, page 12 · **Lignes de données 1088-1101, 1103, 1105, 1107, 1109-1110, 1252-1265, 1268-1269, 1271, 1273-1274, 1374-1387, 1390-1391, 1393, 1395-1396, 1496-1509, 1511, 1513, 1516-1518, 3396-3409, 3412-3413, 3415, 3417-3418, 3560-3573, 3576-3577, 3579, 3581-3582, 3682-3695, 3698-3699, 3701, 3703-3704, 3804-3817, 3819, 3821, 3823, 3825-3826**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 – Typical core loss · Epstein selon ASTM A343
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, page 14 · **Lignes de données 1111-1129, 1275-1293, 1397-1415, 1519-1537, 3419-3437, 3583-3601, 3705-3723, 3827-3845**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 11 – Typical RMS exciting power · Epstein selon ASTM A343
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, page 3 · **Lignes de données 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4889**
Pages de référence et méthodes d'essai TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein selon ASTM A343
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.0 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF, page 4 · **Lignes de données 4880, 4882, 4884, 4886, 4888, 4890**
Pages de référence et méthodes d'essai TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein selon ASTM A343
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.4 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF, page 3 · **Lignes de données 4891, 4893**
Pages de référence et méthodes d'essai TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein selon ASTM A343
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 17.8 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF, page 4 · **Lignes de données 4892, 4894**
Pages de référence et méthodes d'essai TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein selon ASTM A343
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.2 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel
Révision October 2024 (printed, back cover) Document officiel

PDF, page 12 · **Lignes de données 517, 519, 522, 524-525, 527, 530, 532-533, 536, 538, 540-541, 543, 548, 550, 552, 556, 558, 640-641, 643, 646, 648-649, 651, 653, 656, 658-659, 661, 664, 666, 668, 671, 675, 677, 680, 762-763, 765, 768-769, 772,**

774-775, 778, 780-781, 783, 786-787, 790, 794, 798-799, 802, 2825, 2827-2828, 2830, 2833-2834, 2837, 2839, 2841, 2843-2844, 2847-2848, 2851, 2853, 2857, 2861, 2863, 2865, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955-2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2971-2972, 2975, 2978, 2983, 2985, 2987, 3068, 3071, 3073, 3075-3076, 3078, 3080, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091-3092, 3094, 3097, 3100, 3104, 3107, 3109

Pages de référence et méthodes d'essai Table 10 — Typical core loss · Epstein selon ASTM A343

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF, page 10 · **Lignes de données 518, 520-521, 523, 526, 528-529, 531, 534-535, 537, 539, 542, 544, 546, 549, 554-555, 557, 597-610, 613-614, 616, 618-619, 639, 642, 644-645, 647, 650, 652, 654-655, 657, 660, 662-663, 665, 670, 672, 676, 678-679, 719-732, 735-736, 738, 740-741, 761, 764, 766-767, 770-771, 773, 776-777, 779, 782, 784-785, 788, 792-793, 796, 800-801, 841-854, 857-858, 860, 862-863, 2824, 2826, 2829, 2831-2832, 2835-2836, 2838, 2840, 2842, 2845-2846, 2849-2850, 2854, 2856, 2860, 2862, 2864, 2904-2917, 2920-2921, 2924-2926, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969-2970, 2973, 2977, 2979, 2981, 2984, 2986, 3026-3039, 3041, 3043, 3046-3048, 3069-3070, 3072, 3074, 3077, 3079, 3081-3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3093, 3095, 3098, 3101, 3105-3106, 3108, 3148-3161, 3163, 3165, 3168-3170**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 8 — Typical core loss · SST à l'état cisaillé selon ASTM A804

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, page 3 · **Lignes de données 545, 551, 611, 615, 667, 673, 733, 737, 789, 795, 855, 859, 2852, 2858, 2918, 2922, 2974, 2980, 3040, 3044, 3096, 3102, 3162, 3166**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 1 — Guaranteed core loss · SST à l'état cisaillé selon ASTM A804

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, page 3 · **Lignes de données 547, 553, 612, 617, 669, 674, 734, 739, 791, 797, 856, 861, 2855, 2859, 2919, 2923, 2976, 2982, 3042, 3045, 3099, 3103, 3164, 3167**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · SST à l'état cisaillé selon ASTM A804

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, page 11 · **Lignes de données 559, 562, 564, 566-567, 569, 571, 573, 575, 578, 580, 582-583, 585, 587, 589, 592-593, 595, 620-638, 682-683, 686-687, 690, 692, 694, 696-697, 699, 701, 704-705, 708, 710, 712-713, 715, 717, 742-760, 803, 805, 808, 810-811, 813, 815, 818-819, 822-823, 826, 828-829, 832-833, 835, 838, 840, 864-882, 2867-2868, 2870, 2873-2874, 2876, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891-2892, 2895-2896, 2899-2900, 2903, 2927-2945, 2989-2990, 2993, 2995, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009-3010, 3013-3014, 3017, 3019-3020, 3023-3024, 3049-3067, 3111-3112, 3114, 3117, 3119, 3121-3122, 3125-3126, 3129-3130, 3133-3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3147, 3171-3189**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 — Typical RMS exciting power · SST à l'état cisaillé selon ASTM A804

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, page 12 · **Lignes de données 560-561, 563, 565, 568, 570, 572, 574, 576-577, 579, 581, 584, 586, 588, 590-591, 594, 596, 681, 684-685, 688-689, 691, 693, 695, 698, 700, 702-703, 706-707, 709, 711, 714, 716, 718, 804, 806-807, 809, 812, 814, 816-817, 820-821, 824-825, 827, 830-831, 834, 836-837, 839, 2866, 2869, 2871-2872, 2875, 2877-2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2893-2894, 2897-2898, 2901-2902, 2988, 2991-2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3011-3012, 3015-3016, 3018, 3021-3022, 3025, 3110, 3113, 3115-3116, 3118, 3120, 3123-3124, 3127-3128, 3131-3132, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145-3146**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 10, lower panel — RMS exciting power · Epstein selon ASTM A343

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF, page 3 · **Lignes de données 4867, 4869, 4871, 4873, 4875, 4877**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 1 — Guaranteed core loss · Non précisé pour l'induction magnétique

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

PDF, page 3 · **Lignes de données 4868, 4870, 4872, 4874, 4876, 4878**

Pages de référence et méthodes d'essai Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · Non précisé pour l'induction magnétique

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels

Révision July 2025 (printed, back cover) Document officiel

PDF, page 4 · Lignes de données 495-509, 511, 513, 515-516, 1538-1552, 1554, 1557-1574, 1576, 1578, 1580-1581, 2802-2815, 2817-2818, 2821-2823, 3846-3859, 3861-3862, 3865-3881, 3883-3884, 3887-3889

Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 – Typical core loss · SST à l'état cisaillé selon ASTM A804

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, page 3 · Lignes de données 510, 514, 1553, 1556, 1575, 1579, 2816, 2820, 3860, 3864, 3882, 3886, 4866, 4896, 4898

Pages de référence et méthodes d'essai Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · SST à l'état cisaillé selon ASTM A804

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, page 2 · Lignes de données 512, 1555, 1577, 2819, 3863, 3885, 4865, 4895, 4897

Pages de référence et méthodes d'essai Table 1 – Guaranteed core loss · SST à l'état cisaillé selon ASTM A804

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Compilation indépendante

Chenfan Electric a constitué cette compilation de manière indépendante à partir de données publiées par les fabricants. Cette compilation n'a pas reçu leur approbation.

La réception est régie par les spécifications du fabricant et les conditions écrites de la commande. Les valeurs typiques et de référence servent à l'évaluation.

Les données de la bande servent de référence technique. Les pertes du circuit magnétique fini doivent être validées séparément.

Révision 2026-11-14.2