Baosteel

Référentiel des nuances du fabricant

Synthèse des données

Fiches de nuance	148
Valeurs publiées	1243
Fréquences indiquées	50 Hz / 60 Hz
Plage de densités de flux publiée	1.5-1.7 T
Niveaux de densité de flux	2

Performances à 50 Hz

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1	**18QG080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typique
2	**18QG080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
3	**18QG085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typique
4	**18QG085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
5	**18QG095** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
6	**18QG095** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
7	**18RK065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Typique
8	**18RK065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
9	**18RK070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typique
10	**18RK070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
11	**18RK075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Typique
12	**18RK075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
13	**18RK085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typique
14	**18RK085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
15	**20QG080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
16	**20QG080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
17	**20QG085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
18	**20QG085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
19	**20QG095** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typique
20	**20QG095** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
21	**20RK070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typique
22	**20RK070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
23	**20RK075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typique
24	**20RK075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
25	**20RK085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typique
26	**20RK085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
27	**23Q110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typique
28	**23Q110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
29	**23QG085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
30	**23QG085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
31	**23QG090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
32	**23QG090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
33	**23QG095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
34	**23QG095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
35	**23QG100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typique
36	**23QG100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
37	**23RK075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typique
38	**23RK075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
39	**23RK080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typique
40	**23RK080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
41	**23RK085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typique
42	**23RK085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
43	**23RK090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
44	**23RK090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
45	**23RK100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
46	**23RK100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
47	**27Q120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Typique
48	**27Q120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Typique
49	**27QG090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typique
50	**27QG090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typique
51	**27QG095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typique
52	**27QG095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
53	**27QG100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
54	**27QG100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
55	**27QG120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
56	**27QG120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typique
57	**27RK085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typique
58	**27RK085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
59	**27RK090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
60	**27RK090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
61	**27RK095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
62	**27RK095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
63	**27RK100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typique
64	**27RK100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
65	**30Q120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
66	**30Q120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
67	**30Q130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
68	**30Q130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typique
69	**30QG100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
70	**30QG100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
71	**30QG105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
72	**30QG105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typique
73	**30QG120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
74	**30QG120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typique
75	**30RK095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
76	**30RK095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typique
77	**30RK100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
78	**30RK100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typique
79	**30RK105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
80	**30RK105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
81	**35Q145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Typique
82	**35Q145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typique
83	**35Q155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
84	**35Q155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typique
85	**35QG135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
86	**35QG135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typique
87	**B18HS065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Maximum garanti
88	**B18HS065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
89	**B18HS070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Maximum garanti
90	**B18HS070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
91	**B18HS075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Maximum garanti
92	**B18HS075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
93	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Valeur de référence publiée
94	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Typique
95	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Maximum garanti
96	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Typique
97	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Valeur de référence publiée
98	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typique
99	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
100	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
101	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
102	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typique
103	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Maximum garanti
104	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Typique
105	**B18P085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
106	**B18P085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Maximum garanti
107	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.41** W/kg	Valeur de référence publiée
108	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.40** W/kg	Typique
109	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.55** W/kg	Maximum garanti
110	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.54** W/kg	Typique
111	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Valeur de référence publiée
112	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Typique
113	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Maximum garanti
114	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
115	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Valeur de référence publiée
116	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Typique
117	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Maximum garanti
118	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
119	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Valeur de référence publiée
120	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typique
121	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Maximum garanti
122	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
123	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Valeur de référence publiée
124	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typique
125	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Maximum garanti
126	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
127	**B20HS065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Maximum garanti
128	**B20HS065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
129	**B20HS070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
130	**B20HS070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
131	**B20HS075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Valeur de référence publiée
132	**B20HS075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Maximum garanti
133	**B20HS075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
134	**B20HS080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valeur de référence publiée
135	**B20HS080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Maximum garanti
136	**B20HS080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
137	**B20HS085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
138	**B20HS085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Maximum garanti
139	**B20HS085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
140	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Valeur de référence publiée
141	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typique
142	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
143	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
144	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Valeur de référence publiée
145	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
146	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
147	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Typique
148	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
149	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Typique
150	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Maximum garanti
151	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
152	**B20PD080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Valeur de référence publiée
153	**B20PD080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Maximum garanti
154	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Valeur de référence publiée
155	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Typique
156	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Maximum garanti
157	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
158	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Valeur de référence publiée
159	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Typique
160	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Maximum garanti
161	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
162	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Valeur de référence publiée
163	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Typique
164	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Maximum garanti
165	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
166	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Valeur de référence publiée
167	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Typique
168	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Maximum garanti
169	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
170	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Valeur de référence publiée
171	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typique
172	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Maximum garanti
173	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typique
174	**B20R085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valeur de référence publiée
175	**B20R085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Maximum garanti
176	**B20RD065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Valeur de référence publiée
177	**B20RD065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Maximum garanti
178	**B20RD070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Valeur de référence publiée
179	**B20RD070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Maximum garanti
180	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
181	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typique
182	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Maximum garanti
183	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
184	**B23HS070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Maximum garanti
185	**B23HS070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
186	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Valeur de référence publiée
187	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typique
188	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Maximum garanti
189	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
190	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
191	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typique
192	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Maximum garanti
193	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
194	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Valeur de référence publiée
195	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Typique
196	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Maximum garanti
197	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
198	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valeur de référence publiée
199	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typique
200	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Maximum garanti
201	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
202	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valeur de référence publiée
203	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typique
204	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
205	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Typique
206	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
207	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
208	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
209	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
210	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Valeur de référence publiée
211	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
212	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Maximum garanti
213	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
214	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valeur de référence publiée
215	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
216	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Maximum garanti
217	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
218	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Valeur de référence publiée
219	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typique
220	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Maximum garanti
221	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
222	**B23PD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Valeur de référence publiée
223	**B23PD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Maximum garanti
224	**B23PD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
225	**B23PD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Maximum garanti
226	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Valeur de référence publiée
227	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typique
228	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Maximum garanti
229	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Typique
230	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Valeur de référence publiée
231	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Maximum garanti
232	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
233	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Valeur de référence publiée
234	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typique
235	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
236	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
237	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Valeur de référence publiée
238	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typique
239	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
240	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
241	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
242	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Typique
243	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Valeur de référence publiée
244	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typique
245	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Maximum garanti
246	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typique
247	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Valeur de référence publiée
248	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typique
249	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Maximum garanti
250	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typique
251	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
252	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Typique
253	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
254	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
255	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Maximum garanti
256	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
257	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
258	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
259	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Maximum garanti
260	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
261	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
262	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Typique
263	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Valeur de référence publiée
264	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
265	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Maximum garanti
266	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
267	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Valeur de référence publiée
268	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Maximum garanti
269	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
270	**B23RD070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Valeur de référence publiée
271	**B23RD070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Maximum garanti
272	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Valeur de référence publiée
273	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typique
274	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Maximum garanti
275	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
276	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Valeur de référence publiée
277	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typique
278	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Maximum garanti
279	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
280	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valeur de référence publiée
281	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
282	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Maximum garanti
283	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
284	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
285	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typique
286	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Maximum garanti
287	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
288	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valeur de référence publiée
289	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
290	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
291	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typique
292	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Valeur de référence publiée
293	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Maximum garanti
294	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
295	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
296	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
297	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
298	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
299	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
300	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
301	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valeur de référence publiée
302	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
303	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Maximum garanti
304	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
305	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valeur de référence publiée
306	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Maximum garanti
307	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
308	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Valeur de référence publiée
309	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
310	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Maximum garanti
311	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typique
312	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Valeur de référence publiée
313	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Maximum garanti
314	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
315	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valeur de référence publiée
316	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typique
317	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Maximum garanti
318	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typique
319	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valeur de référence publiée
320	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
321	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Maximum garanti
322	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typique
323	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
324	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typique
325	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
326	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
327	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Maximum garanti
328	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
329	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée
330	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Maximum garanti
331	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
332	**B27P120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Valeur de référence publiée
333	**B27P120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
334	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Valeur de référence publiée
335	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
336	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
337	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
338	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
339	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
340	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
341	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valeur de référence publiée
342	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
343	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
344	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
345	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
346	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Maximum garanti
347	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Typique
348	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
349	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Maximum garanti
350	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
351	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Valeur de référence publiée
352	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
353	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
354	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
355	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Valeur de référence publiée
356	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typique
357	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Maximum garanti
358	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
359	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
360	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typique
361	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Valeur de référence publiée
362	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
363	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Maximum garanti
364	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typique
365	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Valeur de référence publiée
366	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
367	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Maximum garanti
368	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
369	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Maximum garanti
370	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typique
371	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valeur de référence publiée
372	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Typique
373	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
374	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
375	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
376	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
377	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
378	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typique
379	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valeur de référence publiée
380	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typique
381	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
382	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typique
383	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valeur de référence publiée
384	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
385	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
386	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valeur de référence publiée
387	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typique
388	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
389	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typique
390	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valeur de référence publiée
391	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
392	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
393	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valeur de référence publiée
394	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
395	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Maximum garanti
396	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
397	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valeur de référence publiée
398	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
399	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Maximum garanti
400	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
401	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
402	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typique
403	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée
404	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
405	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Maximum garanti
406	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
407	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée
408	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
409	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
410	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
411	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
412	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typique
413	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Valeur de référence publiée
414	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
415	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
416	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
417	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Valeur de référence publiée
418	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
419	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
420	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typique
421	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
422	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typique
423	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valeur de référence publiée
424	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
425	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Maximum garanti
426	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
427	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valeur de référence publiée
428	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Maximum garanti
429	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
430	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valeur de référence publiée
431	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
432	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Maximum garanti
433	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
434	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valeur de référence publiée
435	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Maximum garanti
436	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
437	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
438	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typique
439	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Maximum garanti
440	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typique
441	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
442	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
443	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Maximum garanti
444	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
445	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
446	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Typique
447	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée
448	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
449	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
450	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
451	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée
452	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
453	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Niveau de vitesse de magnétostriction	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Maximum garanti
454	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valeur de référence publiée
455	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
456	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
457	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typique
458	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Valeur de référence publiée
459	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
460	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
461	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typique
462	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Valeur de référence publiée
463	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
464	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Maximum garanti
465	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
466	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
467	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
468	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Maximum garanti
469	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typique
470	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valeur de référence publiée
471	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
472	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
473	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
474	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valeur de référence publiée
475	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Typique
476	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
477	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typique

Performances à 60 Hz

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
478	**18QG080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
479	**18QG080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typique
480	**18QG085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Typique
481	**18QG085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
482	**18QG095** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
483	**18QG095** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typique
484	**18RK065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
485	**18RK065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
486	**18RK070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
487	**18RK070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
488	**18RK075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typique
489	**18RK075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
490	**18RK085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
491	**18RK085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Typique
492	**20QG080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
493	**20QG080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
494	**20QG085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
495	**20QG085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typique
496	**20QG095** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
497	**20QG095** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typique
498	**20RK070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
499	**20RK070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
500	**20RK075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
501	**20RK075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
502	**20RK085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
503	**20RK085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
504	**23Q110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
505	**23Q110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typique
506	**23QG085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
507	**23QG085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typique
508	**23QG090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
509	**23QG090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Typique
510	**23QG095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
511	**23QG095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typique
512	**23QG100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
513	**23QG100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typique
514	**23RK075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
515	**23RK075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
516	**23RK080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
517	**23RK080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typique
518	**23RK085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
519	**23RK085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Typique
520	**23RK090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
521	**23RK090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typique
522	**23RK100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
523	**23RK100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typique
524	**27Q120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
525	**27Q120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Typique
526	**27QG090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
527	**27QG090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typique
528	**27QG095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
529	**27QG095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typique
530	**27QG100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Typique
531	**27QG100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typique
532	**27QG120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Typique
533	**27QG120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Typique
534	**27RK085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
535	**27RK085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Typique
536	**27RK090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
537	**27RK090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
538	**27RK095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
539	**27RK095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typique
540	**27RK100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
541	**27RK100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typique
542	**30Q120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
543	**30Q120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Typique
544	**30Q130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Typique
545	**30Q130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Typique
546	**30QG100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
547	**30QG100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typique
548	**30QG105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
549	**30QG105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Typique
550	**30QG120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Typique
551	**30QG120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Typique
552	**30RK095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
553	**30RK095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typique
554	**30RK100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
555	**30RK100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typique
556	**30RK105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Typique
557	**30RK105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Typique
558	**35Q145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	Typique
559	**35Q145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Typique
560	**35Q155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Typique
561	**35Q155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Typique
562	**35QG135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Typique
563	**35QG135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Typique
564	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valeur de référence publiée
565	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
566	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Maximum garanti
567	**B18P070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
568	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valeur de référence publiée
569	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
570	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Maximum garanti
571	**B18P075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Typique
572	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valeur de référence publiée
573	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
574	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
575	**B18P080** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
576	**B18P085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valeur de référence publiée
577	**B18P085** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Maximum garanti
578	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Valeur de référence publiée
579	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typique
580	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	Maximum garanti
581	**B18R055** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
582	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Valeur de référence publiée
583	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Typique
584	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Maximum garanti
585	**B18R060** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typique
586	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Valeur de référence publiée
587	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typique
588	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Maximum garanti
589	**B18R065** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
590	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valeur de référence publiée
591	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typique
592	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
593	**B18R070** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
594	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Valeur de référence publiée
595	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
596	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
597	**B18R075** Baosteel	0.18	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Typique
598	**B20HS075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
599	**B20HS075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Maximum garanti
600	**B20HS080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valeur de référence publiée
601	**B20HS080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Maximum garanti
602	**B20HS085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
603	**B20HS085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Maximum garanti
604	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
605	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
606	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Maximum garanti
607	**B20P075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
608	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valeur de référence publiée
609	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
610	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Maximum garanti
611	**B20P080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typique
612	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valeur de référence publiée
613	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
614	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Maximum garanti
615	**B20P085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
616	**B20PD080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valeur de référence publiée
617	**B20PD080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Maximum garanti
618	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valeur de référence publiée
619	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Typique
620	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Maximum garanti
621	**B20R060** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
622	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valeur de référence publiée
623	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
624	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Maximum garanti
625	**B20R065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Typique
626	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valeur de référence publiée
627	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Typique
628	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Maximum garanti
629	**B20R070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typique
630	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
631	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
632	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
633	**B20R075** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
634	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valeur de référence publiée
635	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
636	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
637	**B20R080** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
638	**B20R085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valeur de référence publiée
639	**B20R085** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
640	**B20RD065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Valeur de référence publiée
641	**B20RD065** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Maximum garanti
642	**B20RD070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valeur de référence publiée
643	**B20RD070** Baosteel	0.20	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Maximum garanti
644	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Valeur de référence publiée
645	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
646	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Maximum garanti
647	**B23G110** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typique
648	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Valeur de référence publiée
649	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
650	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Maximum garanti
651	**B23HS075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
652	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valeur de référence publiée
653	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
654	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
655	**B23HS080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
656	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
657	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
658	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
659	**B23HS085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Typique
660	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valeur de référence publiée
661	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
662	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
663	**B23HS090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typique
664	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Valeur de référence publiée
665	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
666	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Maximum garanti
667	**B23P080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typique
668	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Valeur de référence publiée
669	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
670	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Maximum garanti
671	**B23P085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typique
672	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valeur de référence publiée
673	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
674	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
675	**B23P090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
676	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Valeur de référence publiée
677	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
678	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
679	**B23P095** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Typique
680	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Valeur de référence publiée
681	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
682	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
683	**B23P100** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typique
684	**B23PD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Valeur de référence publiée
685	**B23PD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
686	**B23PD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
687	**B23PD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Maximum garanti
688	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valeur de référence publiée
689	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typique
690	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Maximum garanti
691	**B23R070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
692	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valeur de référence publiée
693	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Maximum garanti
694	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valeur de référence publiée
695	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
696	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Maximum garanti
697	**B23R075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
698	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valeur de référence publiée
699	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
700	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Maximum garanti
701	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
702	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valeur de référence publiée
703	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
704	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Maximum garanti
705	**B23R080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
706	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valeur de référence publiée
707	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
708	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Maximum garanti
709	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
710	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valeur de référence publiée
711	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
712	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Maximum garanti
713	**B23R085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typique
714	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
715	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
716	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Maximum garanti
717	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typique
718	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
719	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
720	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
721	**B23R090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typique
722	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
723	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
724	**B23RD070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valeur de référence publiée
725	**B23RD070** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Maximum garanti
726	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valeur de référence publiée
727	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
728	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Maximum garanti
729	**B23RD075** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
730	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Valeur de référence publiée
731	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Typique
732	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Maximum garanti
733	**B23RD080** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
734	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valeur de référence publiée
735	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
736	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Maximum garanti
737	**B23RD085** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
738	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Valeur de référence publiée
739	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
740	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Maximum garanti
741	**B23RD090** Baosteel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Typique
742	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
743	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
744	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	Maximum garanti
745	**B27G120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Typique
746	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	Valeur de référence publiée
747	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Maximum garanti
748	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
749	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
750	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Maximum garanti
751	**B27P085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typique
752	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valeur de référence publiée
753	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Maximum garanti
754	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Valeur de référence publiée
755	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
756	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Maximum garanti
757	**B27P090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typique
758	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Valeur de référence publiée
759	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Maximum garanti
760	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Valeur de référence publiée
761	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
762	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Maximum garanti
763	**B27P095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typique
764	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Valeur de référence publiée
765	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Maximum garanti
766	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Valeur de référence publiée
767	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Typique
768	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Maximum garanti
769	**B27P100** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typique
770	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
771	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
772	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Maximum garanti
773	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Typique
774	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valeur de référence publiée
775	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
776	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Maximum garanti
777	**B27P110** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Typique
778	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valeur de référence publiée
779	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Maximum garanti
780	**B27P120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Valeur de référence publiée
781	**B27P120** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
782	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Valeur de référence publiée
783	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
784	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valeur de référence publiée
785	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
786	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Maximum garanti
787	**B27R080** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
788	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valeur de référence publiée
789	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Maximum garanti
790	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Valeur de référence publiée
791	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typique
792	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Maximum garanti
793	**B27R085** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
794	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Valeur de référence publiée
795	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Maximum garanti
796	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valeur de référence publiée
797	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
798	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
799	**B27R090** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typique
800	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valeur de référence publiée
801	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
802	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
803	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typique
804	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valeur de référence publiée
805	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
806	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Maximum garanti
807	**B27R095** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Typique
808	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valeur de référence publiée
809	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
810	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Maximum garanti
811	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Typique
812	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Valeur de référence publiée
813	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Typique
814	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Maximum garanti
815	**B30G120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	Typique
816	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	Valeur de référence publiée
817	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
818	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Maximum garanti
819	**B30G130** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	Typique
820	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Valeur de référence publiée
821	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
822	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
823	**B30P090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Typique
824	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Valeur de référence publiée
825	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
826	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
827	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
828	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
829	**B30P095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typique
830	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Valeur de référence publiée
831	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
832	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Valeur de référence publiée
833	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
834	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Maximum garanti
835	**B30P100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typique
836	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Valeur de référence publiée
837	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
838	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Maximum garanti
839	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typique
840	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Valeur de référence publiée
841	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
842	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Maximum garanti
843	**B30P105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Typique
844	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Valeur de référence publiée
845	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
846	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Maximum garanti
847	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Typique
848	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Valeur de référence publiée
849	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
850	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Maximum garanti
851	**B30P120** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Typique
852	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Valeur de référence publiée
853	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Typique
854	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
855	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Typique
856	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valeur de référence publiée
857	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
858	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Maximum garanti
859	**B30R090** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typique
860	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valeur de référence publiée
861	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Maximum garanti
862	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Valeur de référence publiée
863	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
864	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Maximum garanti
865	**B30R095** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typique
866	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Valeur de référence publiée
867	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Maximum garanti
868	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Valeur de référence publiée
869	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
870	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Maximum garanti
871	**B30R100** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typique
872	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Valeur de référence publiée
873	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Typique
874	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Maximum garanti
875	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typique
876	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valeur de référence publiée
877	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
878	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
879	**B30R105** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Typique
880	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valeur de référence publiée
881	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
882	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	Valeur de référence publiée

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
883	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Typique
884	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	Maximum garanti
885	**B35G135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Typique
886	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	Valeur de référence publiée
887	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	Typique
888	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	Maximum garanti
889	**B35G145** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Typique
890	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	Valeur de référence publiée
891	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Typique
892	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	Maximum garanti
893	**B35G155** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Typique
894	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Valeur de référence publiée
895	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
896	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Maximum garanti
897	**B35P115** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Typique
898	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Valeur de référence publiée
899	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	Typique
900	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Maximum garanti
901	**B35P125** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Typique
902	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Valeur de référence publiée
903	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	Typique
904	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Maximum garanti
905	**B35P135** Baosteel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Typique

Autres propriétés

Fréquence non indiquée séparément

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
906	**18QG080** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
907	**18QG085** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
908	**18QG095** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
909	**18RK065** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
910	**18RK070** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
911	**18RK075** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
912	**18RK085** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
913	**20QG080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
914	**20QG085** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
915	**20QG095** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
916	**20RK070** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
917	**20RK075** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
918	**20RK085** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
919	**23Q110** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
920	**23QG085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
921	**23QG090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
922	**23QG095** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
923	**23QG100** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
924	**23RK075** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
925	**23RK080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
926	**23RK085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
927	**23RK090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
928	**23RK100** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
929	**27Q120** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
930	**27QG090** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
931	**27QG095** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
932	**27QG100** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
933	**27QG120** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
934	**27RK085** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
935	**27RK090** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
936	**27RK095** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
937	**27RK100** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
938	**30Q120** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
939	**30Q130** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
940	**30QG100** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
941	**30QG105** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
942	**30QG120** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
943	**30RK095** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
944	**30RK100** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
945	**30RK105** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
946	**35Q145** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Typique
947	**35Q155** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Typique
948	**35QG135** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
949	**B18HS065** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
950	**B18HS065** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
951	**B18HS065** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
952	**B18HS070** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
953	**B18HS070** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
954	**B18HS070** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
955	**B18HS075** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
956	**B18HS075** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
957	**B18HS075** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
958	**B18P070** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
959	**B18P070** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
960	**B18P070** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
961	**B18P075** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
962	**B18P075** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
963	**B18P075** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
964	**B18P080** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
965	**B18P080** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
966	**B18P080** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
967	**B18P085** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
968	**B18P085** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
969	**B18R055** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
970	**B18R055** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
971	**B18R055** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
972	**B18R060** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
973	**B18R060** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
974	**B18R060** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
975	**B18R065** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
976	**B18R065** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
977	**B18R065** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
978	**B18R070** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
979	**B18R070** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
980	**B18R070** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
981	**B18R075** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
982	**B18R075** Baosteel	0.18	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
983	**B18R075** Baosteel	0.18	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
984	**B20HS065** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
985	**B20HS065** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
986	**B20HS065** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
987	**B20HS070** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
988	**B20HS070** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
989	**B20HS070** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
990	**B20HS075** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
991	**B20HS075** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
992	**B20HS075** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
993	**B20HS080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
994	**B20HS080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
995	**B20HS080** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
996	**B20HS085** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
997	**B20HS085** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
998	**B20HS085** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
999	**B20P075** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1000	**B20P075** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
1001	**B20P075** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
1002	**B20P080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1003	**B20P080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
1004	**B20P080** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
1005	**B20P085** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
1006	**B20P085** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1007	**B20P085** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
1008	**B20PD080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1009	**B20PD080** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1010	**B20R060** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
1011	**B20R060** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1012	**B20R060** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
1013	**B20R065** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
1014	**B20R065** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1015	**B20R065** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
1016	**B20R070** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
1017	**B20R070** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
1018	**B20R070** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
1019	**B20R075** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1020	**B20R075** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
1021	**B20R075** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
1022	**B20R080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1023	**B20R080** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
1024	**B20R080** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
1025	**B20R085** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1026	**B20R085** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.950** sans dimension	Minimum garanti
1027	**B20RD065** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1028	**B20RD065** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1029	**B20RD070** Baosteel	0.20	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1030	**B20RD070** Baosteel	0.20	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1031	**B23G110** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
1032	**B23G110** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
1033	**B23G110** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1034	**B23HS070** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
1035	**B23HS070** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
1036	**B23HS070** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1037	**B23HS075** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1038	**B23HS075** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
1039	**B23HS075** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1040	**B23HS080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1041	**B23HS080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
1042	**B23HS080** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1043	**B23HS085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1044	**B23HS085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
1045	**B23HS085** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1046	**B23HS090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1047	**B23HS090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
1048	**B23HS090** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1049	**B23P080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1050	**B23P080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
1051	**B23P080** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1052	**B23P085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1053	**B23P085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
1054	**B23P085** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1055	**B23P090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
1056	**B23P090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1057	**B23P090** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1058	**B23P095** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
1059	**B23P095** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1060	**B23P095** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1061	**B23P100** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1062	**B23P100** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1063	**B23P100** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1064	**B23PD085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1065	**B23PD085** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1066	**B23PD090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1067	**B23PD090** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1068	**B23R070** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1069	**B23R070** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
1070	**B23R070** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1071	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1072	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1073	**B23R075** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
1074	**B23R075** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1075	**B23R075** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1076	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1077	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
1078	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1079	**B23R080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1080	**B23R080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1081	**B23R080** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1082	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1083	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1084	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1085	**B23R085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1086	**B23R085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1087	**B23R085** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1088	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1089	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1090	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1091	**B23R090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1092	**B23R090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
1093	**B23R090** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1094	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1095	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.955** sans dimension	Minimum garanti
1096	**B23RD070** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1097	**B23RD070** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1098	**B23RD075** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1099	**B23RD075** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
1100	**B23RD075** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1101	**B23RD075** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.97** sans dimension	Typique
1102	**B23RD080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1103	**B23RD080** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
1104	**B23RD080** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1105	**B23RD080** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.97** sans dimension	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1106	**B23RD085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1107	**B23RD085** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
1108	**B23RD085** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1109	**B23RD085** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.97** sans dimension	Typique
1110	**B23RD090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1111	**B23RD090** Baosteel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1112	**B23RD090** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1113	**B23RD090** Baosteel	0.23	Facteur de foisonnement	-	**0.97** sans dimension	Typique
1114	**B27G120** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
1115	**B27G120** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
1116	**B27G120** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1117	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1118	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1119	**B27P085** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1120	**B27P085** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1121	**B27P085** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1122	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1123	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1124	**B27P090** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1125	**B27P090** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1126	**B27P090** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1127	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1128	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1129	**B27P095** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1130	**B27P095** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1131	**B27P095** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1132	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1133	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1134	**B27P100** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1135	**B27P100** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1136	**B27P100** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1137	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1138	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1139	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1140	**B27P110** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
1141	**B27P110** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1142	**B27P110** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1143	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1144	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1145	**B27P120** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1146	**B27P120** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1147	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1148	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1149	**B27R080** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1150	**B27R080** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
1151	**B27R080** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1152	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1153	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1154	**B27R085** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
1155	**B27R085** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1156	**B27R085** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1157	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1158	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1159	**B27R090** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
1160	**B27R090** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
1161	**B27R090** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1162	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1163	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1164	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1165	**B27R095** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
1166	**B27R095** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
1167	**B27R095** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1168	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1169	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1170	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Facteur de foisonnement	-	**0.960** sans dimension	Minimum garanti
1171	**B30G120** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimum garanti
1172	**B30G120** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
1173	**B30G120** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1174	**B30G130** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
1175	**B30G130** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
1176	**B30G130** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1177	**B30P090** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1178	**B30P090** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
1179	**B30P090** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1180	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1181	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1182	**B30P095** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1183	**B30P095** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
1184	**B30P095** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1185	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1186	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1187	**B30P100** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1188	**B30P100** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
1189	**B30P100** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1190	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1191	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
1192	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1193	**B30P105** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1194	**B30P105** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1195	**B30P105** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1196	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1197	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1198	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1199	**B30P120** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
1200	**B30P120** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1201	**B30P120** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1202	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1203	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1204	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1205	**B30R090** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1206	**B30R090** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
1207	**B30R090** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1208	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1209	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1210	**B30R095** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1211	**B30R095** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
1212	**B30R095** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1213	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1214	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1215	**B30R100** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
1216	**B30R100** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1217	**B30R100** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1218	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1219	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1220	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1221	**B30R105** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
1222	**B30R105** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Typique
1223	**B30R105** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1224	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1225	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1226	**B35G135** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimum garanti
1227	**B35G135** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
1228	**B35G135** Baosteel	0.35	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1229	**B35G145** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimum garanti
1230	**B35G145** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
1231	**B35G145** Baosteel	0.35	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1232	**B35G155** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
1233	**B35G155** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
1234	**B35G155** Baosteel	0.35	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1235	**B35P115** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1236	**B35P115** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
1237	**B35P115** Baosteel	0.35	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1238	**B35P125** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
1239	**B35P125** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1240	**B35P125** Baosteel	0.35	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti
1241	**B35P135** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimum garanti
1242	**B35P135** Baosteel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
1243	**B35P135** Baosteel	0.35	Facteur de foisonnement	-	**0.965** sans dimension	Minimum garanti

Documents des fabricants et conditions d'essai

Les références de tableau et de ligne permettent de retrouver les conditions d'essai d'origine.

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

Révision Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) Document officiel

PDF, page 28 · Lignes de données 1-6, 15-20, 27-36, 47-56, 65-74, 81-86, 478-483, 492-497, 504-513, 524-533, 542-551, 558-563

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.5 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Nuance historique. Vérifier la disponibilité avant de commander.

PDF, page 29 · Lignes de données 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 484, 486, 488, 490, 498, 500, 502

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

Nuance historique. Vérifier la disponibilité avant de commander.

PDF, page 29 · Lignes de données 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 485, 487, 489, 491, 499, 501, 503

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Nuance historique. Vérifier la disponibilité avant de commander.

PDF, page 29 · Lignes de données 37-46, 57-64, 75-80, 514-523, 534-541, 552-557

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Nuance historique. Vérifier la disponibilité avant de commander.

PDF, page 12 · Lignes de données 87, 89, 91

Pages de référence et méthodes d'essai Table 6 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 27 · Lignes de données 88, 90, 92, 128, 130, 133, 136, 139, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 10 · Lignes de données 93, 97, 101, 105, 140, 144, 148, 564, 568, 572, 576, 604, 608, 612

Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 26 · Lignes de données 94, 96, 98, 100, 102, 104, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 181, 183, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 289, 291, 295, 297, 302, 304, 309, 311, 316, 318, 326, 328, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 387, 389, 394, 396, 404, 406, 414, 416, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 645, 647, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 743, 745, 749, 751, 755, 757, 761, 763, 767, 769, 775, 777, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 827, 829, 833, 835, 841, 843, 849, 851, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 10 · Lignes de données 95, 99, 103, 106, 142, 146, 150, 566, 570, 574, 577, 606, 610, 614
Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 11 · Lignes de données 107, 111, 115, 119, 123, 578, 582, 586, 590, 594
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 26 · Lignes de données 108, 112, 116, 120, 124, 155, 159, 163, 167, 171, 579, 583, 587, 591, 595, 619, 623, 627, 631, 635
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

PDF, page 11 · Lignes de données 109, 113, 117, 121, 125, 580, 584, 588, 592, 596
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, page 26 · Lignes de données 110, 114, 118, 122, 126, 157, 161, 165, 169, 173, 581, 585, 589, 593, 597, 621, 625, 629, 633, 637
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, page 13 · Lignes de données 127, 129, 132, 135, 138, 184, 188, 192, 196, 200, 599, 601, 603, 650, 654, 658, 662
Pages de référence et méthodes d'essai Table 6 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 13 · Lignes de données 131, 134, 137, 186, 190, 194, 198, 598, 600, 602, 648, 652, 656, 660
Pages de référence et méthodes d'essai Table 6 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 14 · Lignes de données 152, 222, 224, 616, 684, 686
Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 14 · Lignes de données 153, 223, 225, 617, 685, 687
Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 12 · Lignes de données 154, 158, 162, 166, 170, 174, 618, 622, 626, 630, 634, 638
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 12 · Lignes de données 156, 160, 164, 168, 172, 175, 620, 624, 628, 632, 636, 639
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, page 14 · Lignes de données 176, 178, 640, 642
Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 14 · Lignes de données 177, 179, 641, 643
Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, page 10 · Lignes de données 180, 288, 371, 375, 454, 458, 462, 644, 742, 812, 816, 882, 886, 890
Pages de référence et méthodes d'essai Table 3 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 10 · Lignes de données 182, 290, 373, 377, 456, 460, 464, 646, 744, 814, 818, 884, 888, 892
Pages de référence et méthodes d'essai Table 3 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 11 · Lignes de données 202, 206, 210, 214, 218, 294, 301, 308, 315, 325, 332, 379, 386, 393, 403, 413, 466, 470, 474, 664, 668, 672, 676, 680, 748, 754, 760, 766, 774, 780, 820, 826, 832, 840, 848, 894, 898, 902
Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 11 · Lignes de données 204, 208, 212, 216, 220, 296, 303, 310, 317, 327, 333, 381, 388, 395, 405, 415, 468, 472, 476, 666, 670, 674, 678, 682, 750, 756, 762, 768, 776, 781, 822, 828, 834, 842, 850, 896, 900, 904
Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 12 · Lignes de données 226, 233, 243, 253, 263, 337, 344, 351, 361, 423, 430, 437, 447, 688, 694, 702, 710, 718, 784, 790, 796, 804, 856, 862, 868, 876
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 27 · Lignes de données 227, 229, 234, 236, 244, 246, 254, 256, 264, 266, 338, 340, 345, 347, 352, 354, 362, 364, 424, 426, 431, 433, 438, 440, 448, 450, 689, 691, 695, 697, 703, 705, 711, 713, 719, 721, 785, 787, 791, 793, 797, 799, 805, 807, 857, 859, 863, 865, 869, 871, 877, 879
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, page 12 · Lignes de données 228, 235, 245, 255, 265, 339, 346, 353, 363, 425, 432, 439, 449, 690, 696, 704, 712, 720, 786, 792, 798, 806, 858, 864, 870, 878
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, page 13 · Lignes de données 230, 237, 247, 257, 267, 692, 698, 706, 714, 722
Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 13 · Lignes de données 231, 239, 249, 259, 268, 693, 700, 708, 716, 723
Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, page 13 · Lignes de données 232, 241, 251, 261, 269, 300, 307, 314, 323, 331, 336, 385, 392, 401, 411, 421
Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · IEC/TR 62581-2010
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF, page 27 · Lignes de données 238, 240, 248, 250, 258, 260, 356, 358, 366, 368, 442, 444, 699, 701, 707, 709, 715, 717, 801, 803, 809, 811, 873, 875
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.2 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, page 27 · Lignes de données 242, 252, 262, 324, 360, 370, 402, 412, 422, 446
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.2 · IEC/TR 62581-2010
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF, page 14 · Lignes de données 270, 272, 276, 280, 284, 724, 726, 730, 734, 738
Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 14 · Lignes de données 271, 274, 278, 282, 286, 725, 728, 732, 736, 740
Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, page 28 · Lignes de données 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.3 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, page 14 · Lignes de données 292, 746
Pages de référence et méthodes d'essai Table 8 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 14 · Lignes de données 293, 747
Pages de référence et méthodes d'essai Table 8 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 13 · Lignes de données 298, 305, 312, 319, 329, 334, 383, 390, 397, 407, 417, 752, 758, 764, 770, 778, 782, 824, 830, 836, 844, 852
Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 13 · Lignes de données 299, 306, 313, 321, 330, 335, 384, 391, 399, 409, 419, 753, 759, 765, 772, 779, 783, 825, 831, 838, 846, 854

Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 27 · Lignes de données 320, 322, 398, 400, 408, 410, 418, 420, 771, 773, 837, 839, 845, 847, 853, 855

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.2 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, page 14 · Lignes de données 341, 348, 355, 365, 427, 434, 441, 451, 788, 794, 800, 808, 860, 866, 872, 880

Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, page 14 · Lignes de données 342, 349, 357, 367, 428, 435, 443, 452, 789, 795, 802, 810, 861, 867, 874, 881

Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, page 14 · Lignes de données 343, 350, 359, 369, 429, 436, 445, 453

Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · IEC/TR 62581-2010

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF, page 28 · Lignes de données 906-908, 913-915, 919-923, 929-933, 938-942, 946-948

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.5 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Nuance historique. Vérifier la disponibilité avant de commander.

PDF, page 29 · Lignes de données 909-912, 916-918, 924-928, 934-937, 943-945

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Nuance historique. Vérifier la disponibilité avant de commander.

PDF, page 12 · Lignes de données 949, 952, 955

Pages de référence et méthodes d'essai Table 6 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 27 · Lignes de données 950, 953, 956, 985, 988, 991, 994, 997, 1035, 1038, 1041, 1044, 1047

Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 12 · Lignes de données 951, 954, 957

Pages de référence et méthodes d'essai Table 6 · GB/T 19289

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 10 · **Lignes de données 958, 961, 964, 967, 999, 1002, 1005**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 26 · **Lignes de données 959, 962, 965, 1000, 1003, 1006, 1032, 1050, 1053, 1056, 1059, 1062, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1141, 1172, 1175, 1178, 1183, 1188, 1194, 1200, 1227, 1230, 1233, 1236, 1239, 1242**
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 10 · **Lignes de données 960, 963, 966, 968, 1001, 1004, 1007**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 11 · **Lignes de données 969, 972, 975, 978, 981**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 26 · **Lignes de données 970, 973, 976, 979, 982, 1011, 1014, 1017, 1020, 1023**
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 11 · **Lignes de données 971, 974, 977, 980, 983**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 13 · **Lignes de données 984, 987, 990, 993, 996, 1034, 1037, 1040, 1043, 1046**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 6 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 13 · **Lignes de données 986, 989, 992, 995, 998, 1036, 1039, 1042, 1045, 1048**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 6 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 14 · **Lignes de données 1008, 1064, 1066**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 14 · **Lignes de données 1009, 1028, 1030, 1065, 1067, 1097, 1100, 1104, 1108, 1112**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 12 · **Lignes de données 1010, 1013, 1016, 1019, 1022, 1025, 1068, 1073, 1079, 1085, 1091, 1149, 1154, 1159, 1165, 1205, 1210, 1215, 1221**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 12 · **Lignes de données 1012, 1015, 1018, 1021, 1024, 1026, 1070, 1075, 1081, 1087, 1093, 1151, 1156, 1161, 1167, 1207, 1212, 1217, 1223**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 5 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 14 · Lignes de données 1027, 1029, 1096, 1098, 1102, 1106, 1110
Pages de référence et méthodes d'essai Table 9 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 10 · Lignes de données 1031, 1114, 1171, 1174, 1226, 1229, 1232
Pages de référence et méthodes d'essai Table 3 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 10 · Lignes de données 1033, 1116, 1173, 1176, 1228, 1231, 1234
Pages de référence et méthodes d'essai Table 3 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 11 · Lignes de données 1049, 1052, 1055, 1058, 1061, 1119, 1124, 1129, 1134, 1140, 1145, 1177, 1182, 1187, 1193, 1199, 1235, 1238, 1241
Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 11 · Lignes de données 1051, 1054, 1057, 1060, 1063, 1121, 1126, 1131, 1136, 1142, 1146, 1179, 1184, 1189, 1195, 1201, 1237, 1240, 1243
Pages de référence et méthodes d'essai Table 4 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 27 · Lignes de données 1069, 1074, 1080, 1086, 1092, 1150, 1155, 1160, 1166, 1206, 1211, 1216, 1222
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.1 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 13 · Lignes de données 1071, 1076, 1082, 1088, 1094
Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 13 · Lignes de données 1072, 1078, 1084, 1090, 1095, 1123, 1128, 1133, 1139, 1144, 1148, 1181, 1186, 1192, 1198, 1204
Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 27 · Lignes de données 1077, 1083, 1089, 1163, 1169, 1219
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.2 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 28 · Lignes de données 1099, 1103, 1107, 1111
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.3 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 28 · Lignes de données 1101, 1105, 1109, 1113
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.3 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 14 · Lignes de données 1117
Pages de référence et méthodes d'essai Table 8 · GB/T 3655 (cadre Epstein)

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 14 · **Lignes de données 1118**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 8 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, page 13 · **Lignes de données 1122, 1127, 1132, 1137, 1143, 1147, 1180, 1185, 1190, 1196, 1202**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 27 · **Lignes de données 1138, 1191, 1197, 1203**
Pages de référence et méthodes d'essai Table D.2 · GB/T 3655 (cadre Epstein)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 14 · **Lignes de données 1152, 1157, 1162, 1168, 1208, 1213, 1218, 1224**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 13789 (essai sur tôle unique)
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, page 14 · **Lignes de données 1153, 1158, 1164, 1170, 1209, 1214, 1220, 1225**
Pages de référence et méthodes d'essai Table 7 · GB/T 19289
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Compilation indépendante

Chenfan Electric a constitué cette compilation de manière indépendante à partir de données publiées par les fabricants. Cette compilation n'a pas reçu leur approbation.
La réception est régie par les spécifications du fabricant et les conditions écrites de la commande. Les valeurs typiques et de référence servent à l'évaluation.
Les données de la bande servent de référence technique. Les pertes du circuit magnétique fini doivent être validées séparément.
Révision 2026-11-14.2