JFE Steel

Référentiel des nuances du fabricant

Synthèse des données

Fiches de nuance	59
Valeurs publiées	590
Fréquences indiquées	50 Hz / 60 Hz
Plage de densités de flux publiée	1.5-1.7 T
Niveaux de densité de flux	2

Performances à 50 Hz

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
2	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
3	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typique
4	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typique
5	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
6	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
7	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
8	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
9	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
10	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
11	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
12	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
13	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Typique
14	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
15	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Typique
16	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typique
17	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
18	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
19	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typique
20	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
21	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
22	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typique
23	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
24	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
25	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Typique
26	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
27	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
28	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Typique
29	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
30	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
31	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Typique
32	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
33	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
34	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Typique
35	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
36	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
37	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Typique
38	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Maximum garanti
39	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Typique
40	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Typique
41	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Maximum garanti
42	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
43	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Typique
44	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
45	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
46	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
47	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
48	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
49	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
50	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Maximum garanti
51	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typique
52	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typique
53	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
54	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
55	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
56	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
57	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typique
58	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
59	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
60	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
61	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Typique
62	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
63	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Typique
64	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
65	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
66	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
67	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Typique
68	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
69	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
70	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typique
71	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
72	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
73	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
74	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
75	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
76	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Typique
77	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
78	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
79	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
80	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
81	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Typique
82	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
83	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Maximum garanti
84	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typique
85	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
86	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Maximum garanti
87	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Typique
88	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
89	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
90	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Typique
91	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
92	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Maximum garanti
93	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Typique
94	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
95	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Maximum garanti
96	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
97	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
98	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
99	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
100	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
101	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
102	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Typique
103	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
104	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
105	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typique
106	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
107	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Maximum garanti
108	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.33** W/kg	Typique
109	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Typique
110	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
111	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Typique
112	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
113	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Maximum garanti
114	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typique
115	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
116	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
117	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typique
118	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Typique
119	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
120	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typique
121	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
122	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Maximum garanti
123	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Typique
124	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
125	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
126	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Typique
127	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
128	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
129	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
130	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Maximum garanti
131	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Typique
132	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Maximum garanti
133	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
134	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Maximum garanti
135	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
136	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Maximum garanti
137	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
138	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Maximum garanti
139	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
140	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
141	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typique
142	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Maximum garanti
143	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
144	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Maximum garanti
145	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Typique
146	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Maximum garanti
147	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Typique
148	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Maximum garanti
149	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
150	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Maximum garanti
151	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
152	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Maximum garanti
153	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
154	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Maximum garanti
155	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
156	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Maximum garanti
157	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
158	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
159	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Typique
160	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Maximum garanti
161	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typique
162	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Maximum garanti
163	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
164	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Maximum garanti
165	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Typique
166	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Maximum garanti
167	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
168	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Maximum garanti
169	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Typique
170	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Maximum garanti
171	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
172	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Maximum garanti
173	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typique
174	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Maximum garanti
175	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typique
176	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Maximum garanti
177	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typique
178	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Maximum garanti
179	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
180	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
181	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Typique
182	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Maximum garanti
183	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Typique
184	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Maximum garanti
185	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
186	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Maximum garanti
187	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
188	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
189	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Typique
190	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Maximum garanti
191	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
192	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.57** W/kg	Maximum garanti
193	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typique

Performances à 60 Hz

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
194	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
195	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
196	**23JG110** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typique
197	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Typique
198	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Maximum garanti
199	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Typique
200	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
201	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
202	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Typique
203	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Typique
204	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
205	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Typique
206	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Typique
207	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
208	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
209	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
210	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
211	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Typique
212	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Typique
213	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Maximum garanti
214	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Typique
215	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typique
216	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Maximum garanti
217	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typique
218	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Typique
219	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
220	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typique
221	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Typique
222	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Maximum garanti
223	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
224	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Typique
225	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Maximum garanti
226	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
227	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Typique
228	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Maximum garanti
229	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Typique
230	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Typique
231	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Maximum garanti
232	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Typique
233	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Typique
234	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Maximum garanti
235	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
236	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Typique
237	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Maximum garanti
238	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
239	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
240	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Maximum garanti
241	**27JG120** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typique
242	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
243	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Maximum garanti
244	**27JG130** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Typique
245	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
246	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
247	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typique
248	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
249	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
250	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Typique
251	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Typique
252	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Maximum garanti
253	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typique
254	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Typique
255	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
256	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Typique
257	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Typique
258	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
259	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typique
260	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typique
261	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Maximum garanti
262	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Typique
263	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
264	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Maximum garanti
265	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Typique
266	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
267	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Maximum garanti
268	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
269	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Typique
270	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Maximum garanti
271	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Typique
272	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Typique
273	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Maximum garanti
274	**30JG120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Typique
275	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Typique
276	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Maximum garanti
277	**30JG130** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Typique
278	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typique
279	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	Maximum garanti
280	**30JG140** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Typique
281	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
282	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Maximum garanti
283	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Typique
284	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
285	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
286	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Typique
287	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Typique
288	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Maximum garanti
289	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Typique
290	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
291	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Maximum garanti
292	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Typique
293	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Typique
294	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
295	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Typique
296	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
297	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Maximum garanti
298	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Typique
299	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	Typique
300	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Maximum garanti
301	**35JG135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Typique
302	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Typique
303	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Maximum garanti
304	**35JG145** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	Typique
305	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Typique
306	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	Maximum garanti
307	**35JG155** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Typique
308	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Typique
309	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Maximum garanti
310	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Typique
311	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typique
312	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Maximum garanti
313	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Typique
314	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Typique
315	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Maximum garanti
316	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Typique
317	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Typique
318	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Maximum garanti
319	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Typique
320	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Typique
321	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Maximum garanti
322	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
323	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Maximum garanti
324	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Typique
325	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
326	**M-0H** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Typique
327	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Maximum garanti
328	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Typique
329	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Maximum garanti
330	**M-0H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Typique
331	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Maximum garanti
332	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Typique
333	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Maximum garanti
334	**M-0H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Typique
335	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Maximum garanti
336	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Typique
337	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	Maximum garanti
338	**M-1H** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Typique
339	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Maximum garanti
340	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Typique
341	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Maximum garanti
342	**M-1H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Typique
343	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
344	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Typique
345	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Maximum garanti
346	**M-1H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Typique
347	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Maximum garanti
348	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Typique
349	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Maximum garanti
350	**M-2H** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
351	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Maximum garanti
352	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Typique
353	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Maximum garanti
354	**M-2H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Typique
355	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Maximum garanti
356	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Typique
357	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Maximum garanti
358	**M-3** JFE Steel	0.23	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Typique
359	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Maximum garanti
360	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Typique
361	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Maximum garanti
362	**M-3** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Typique
363	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Maximum garanti
364	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typique
365	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Maximum garanti
366	**M-3H** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Typique
367	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Maximum garanti
368	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Typique
369	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Maximum garanti
370	**M-4** JFE Steel	0.27	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Typique
371	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Maximum garanti
372	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Typique
373	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	Maximum garanti
374	**M-4** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Typique
375	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Maximum garanti
376	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Typique
377	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	Maximum garanti
378	**M-5** JFE Steel	0.3	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
379	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Maximum garanti
380	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Typique
381	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Maximum garanti
382	**M-5** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	Typique
383	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	Maximum garanti
384	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Typique
385	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	Maximum garanti
386	**M-6** JFE Steel	0.35	Pertes fer spécifiques	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Typique

Autres propriétés

Fréquence non indiquée séparément

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
387	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.76** T	Typique
388	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
389	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
390	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.92** T	Typique
391	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.81** T	Typique
392	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
393	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
394	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
395	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.81** T	Typique
396	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
397	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
398	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
399	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.81** T	Typique
400	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
401	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
402	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
403	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.85** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
404	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
405	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.91** T	Typique
406	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
407	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.84** T	Typique
408	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
409	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
410	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
411	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.89** T	Typique
412	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
413	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
414	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typique
415	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.89** T	Typique
416	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
417	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
418	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typique
419	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.89** T	Typique
420	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
421	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
422	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typique
423	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.84** T	Typique
424	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
425	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
426	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
427	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.83** T	Typique
428	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
429	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
430	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
431	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.82** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
432	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
433	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
434	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
435	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.89** T	Typique
436	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
437	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
438	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typique
439	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.89** T	Typique
440	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
441	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
442	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typique
443	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.89** T	Typique
444	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
445	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
446	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typique
447	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.76** T	Typique
448	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
449	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
450	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.92** T	Typique
451	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.74** T	Typique
452	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
453	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Typique
454	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typique
455	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.81** T	Typique
456	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
457	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
458	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
459	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.81** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
460	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
461	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
462	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
463	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.91** T	Typique
464	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
465	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.94** T	Typique
466	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
467	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.90** T	Typique
468	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
469	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
470	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
471	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.90** T	Typique
472	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
473	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
474	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
475	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.84** T	Typique
476	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
477	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
478	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
479	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.84** T	Typique
480	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
481	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
482	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
483	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.90** T	Typique
484	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
485	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
486	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
487	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.90** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
488	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
489	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
490	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
491	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.76** T	Typique
492	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
493	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
494	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.92** T	Typique
495	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.74** T	Typique
496	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
497	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Typique
498	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typique
499	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.73** T	Typique
500	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
501	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.83** T	Typique
502	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typique
503	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.82** T	Typique
504	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
505	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
506	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
507	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.82** T	Typique
508	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
509	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
510	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
511	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.82** T	Typique
512	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
513	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
514	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.94** T	Typique
515	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.92** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
516	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
517	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.95** T	Typique
518	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
519	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.91** T	Typique
520	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
521	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.94** T	Typique
522	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
523	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.90** T	Typique
524	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
525	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
526	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
527	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.77** T	Typique
528	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
529	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
530	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typique
531	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.76** T	Typique
532	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
533	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Typique
534	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.91** T	Typique
535	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.74** T	Typique
536	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
537	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.83** T	Typique
538	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.90** T	Typique
539	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.83** T	Typique
540	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
541	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
542	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
543	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.83** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
544	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
545	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
546	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
547	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.83** T	Typique
548	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
549	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
550	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.96** T	Typique
551	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.90** T	Typique
552	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
553	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.93** T	Typique
554	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.98** T	Typique
555	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 300 A/m	**1.89** T	Typique
556	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimum garanti
557	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.92** T	Typique
558	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 2500 A/m	**1.97** T	Typique
559	**M-0H** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
560	**M-0H** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
561	**M-0H** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
562	**M-0H** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
563	**M-0H** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
564	**M-0H** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
565	**M-1H** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
566	**M-1H** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
567	**M-1H** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
568	**M-1H** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
569	**M-1H** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
570	**M-1H** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
571	**M-2H** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
572	**M-2H** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
573	**M-2H** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
574	**M-2H** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
575	**M-3** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
576	**M-3** JFE Steel	0.23	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
577	**M-3** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
578	**M-3** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
579	**M-3H** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
580	**M-3H** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.89** T	Typique
581	**M-4** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
582	**M-4** JFE Steel	0.27	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Typique
583	**M-4** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
584	**M-4** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
585	**M-5** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
586	**M-5** JFE Steel	0.3	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Typique
587	**M-5** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
588	**M-5** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Typique
589	**M-6** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimum garanti
590	**M-6** JFE Steel	0.35	Polarisation magnétique	H = 800 A/m	**1.83** T	Typique

Documents des fabricants et conditions d’essai

Les références de tableau et de ligne permettent de retrouver les conditions d’essai d’origine.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets

Révision Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR Document officiel

PDF, page 8 · Lignes de données 1, 3, 46, 48-49, 51, 79, 81-82, 84-85, 87, 106, 108-109, 111-112, 114, 194, 196, 239, 241-242, 244, 272, 274-275, 277-278, 280, 299, 301-302, 304-305, 307, 387, 389-390, 447, 449-451, 453-454, 491, 493-495, 497-499, 501-502, 527, 529-531, 533-535, 537-538

Pages de référence et méthodes d’essai JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d’essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 6 · Lignes de données 2, 47, 50, 80, 83, 86, 107, 110, 113, 195, 240, 243, 273, 276, 279, 300, 303, 306, 388, 448, 452, 492, 496, 500, 528, 532, 536

Pages de référence et méthodes d’essai JG CORE: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d’essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 8 · Lignes de données 4, 6-7, 9-10, 12, 52, 54-55, 57, 88, 90-91, 93-94, 96, 115, 117-118, 120-121, 123, 197, 199-200, 202-203, 205, 245, 247-248, 250, 281, 283-284, 286-287, 289, 308, 311, 313-314, 316, 391, 393-395, 397-399, 401-402, 455, 457-459, 461-462, 503, 505-507, 509-511, 513-514, 539, 541-543, 545-547, 549-550

Pages de référence et méthodes d’essai JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d’essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 6 · Lignes de données 5, 8, 11, 53, 56, 89, 92, 95, 116, 119, 122, 198, 201, 204, 246, 249, 282, 285, 288, 312, 315, 392, 396, 400, 456, 460, 504, 508, 512, 540, 544, 548

Pages de référence et méthodes d’essai JGH CORE: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d’essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 8 · Lignes de données 13, 15-16, 18, 206, 208-209, 211, 403, 405-407, 409-410

Pages de référence et méthodes d’essai JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d’essai (en anglais) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, page 6 · Lignes de données 14, 17, 207, 210, 404, 408

Pages de référence et méthodes d’essai JGHE CORE: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d’essai (en anglais) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, page 9 · Lignes de données 19, 21-22, 24-25, 27, 58, 60-61, 63-64, 66, 97, 99-100, 102-103, 105, 124, 126-127, 129, 212, 214-215, 217-218, 220, 251, 253-254, 256-257, 259, 290, 292-293, 295-296, 298, 317, 319-320, 322, 411, 413-415, 417-419, 421-422, 463, 465-467, 469-471, 473-474, 515, 517-519, 521-523, 525-526, 551, 553-555, 557-558

Pages de référence et méthodes d’essai JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d’essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 7 · **Lignes de données 20, 23, 26, 59, 62, 65, 98, 101, 104, 125, 128, 213, 216, 219, 252, 255, 258, 291, 294, 297, 318, 321, 412, 416, 420, 464, 468, 472, 516, 520, 524, 552, 556**

Pages de référence et méthodes d'essai JGS CORE: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 9 · **Lignes de données 28, 30-31, 33-34, 36, 67, 69-70, 72, 221, 223-224, 226-227, 229, 260, 262-263, 265, 423, 425-427, 429-431, 433-434, 475, 477-479, 481-482**

Pages de référence et méthodes d'essai JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 7 · **Lignes de données 29, 32, 35, 68, 71, 222, 225, 228, 261, 264, 424, 428, 432, 476, 480**

Pages de référence et méthodes d'essai JGSD CORE: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, page 9 · **Lignes de données 37, 39-40, 42-43, 45, 73, 75-76, 78, 230, 232-233, 235-236, 238, 266, 268-269, 271, 435, 437-439, 441-443, 445-446, 483, 485-487, 489-490**

Pages de référence et méthodes d'essai JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, page 7 · **Lignes de données 38, 41, 44, 74, 77, 231, 234, 237, 267, 270, 436, 440, 444, 484, 488**

Pages de référence et méthodes d'essai JGSE CORE: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, page 10 · **Lignes de données 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589**

Pages de référence et méthodes d'essai AISI: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF, page 11 · **Lignes de données 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590**

Pages de référence et méthodes d'essai AISI: Typical Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF, page 6 · **Lignes de données 309**

Pages de référence et méthodes d'essai JGH CORE: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF, page 8 · **Lignes de données 310**

Pages de référence et méthodes d'essai JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF, page 10 · Lignes de données 345

Pages de référence et méthodes d'essai AISI: Grades and Specifications · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF, page 11 · Lignes de données 346

Pages de référence et méthodes d'essai AISI: Typical Magnetic Properties · Consulter les conditions indiquées dans la source

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

Compilation indépendante

Chenfan Electric a constitué cette compilation de manière indépendante à partir de données publiées par les fabricants.

La réception est régie par les spécifications du fabricant et les conditions écrites de la commande. Les valeurs typiques et de référence servent à l'évaluation.
Les données de la bande servent de référence technique. Les pertes du circuit magnétique fini doivent être validées séparément.
Révision 2026-11-14.2