NLMK

Référentiel des nuances du fabricant

Synthèse des données

Fiches de nuance	25
Valeurs publiées	76
Fréquences indiquées	50 Hz
Plage de densités de flux publiée	1.7 T
Niveaux de densité de flux	1

Performances à 50 Hz

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
1	**M100-23P** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
2	**M100-23P** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.98** W/kg	Typique
3	**M100-27P** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
4	**M100-27P** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.99** W/kg	Typique
5	**M105-30P** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Maximum garanti
6	**M105-30P** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.04** W/kg	Typique
7	**M110-23S** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
8	**M110-23S** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.03** W/kg	Typique
9	**M110-27P** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
10	**M110-27P** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.07** W/kg	Typique
11	**M110-30P** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
12	**M110-30P** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.07** W/kg	Typique
13	**M120-27S** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.20** W/kg	Maximum garanti
14	**M120-27S** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.13** W/kg	Typique
15	**M120-30S** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.20** W/kg	Maximum garanti
16	**M120-30S** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.12** W/kg	Typique
17	**M130-30S** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.30** W/kg	Maximum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
18	**M130-30S** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.26** W/kg	Typique
19	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
20	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.89** W/kg	Typique
21	**M95-23P** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
22	**M95-23P** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.93** W/kg	Typique
23	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
24	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.945** W/kg	Typique
25	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.90** W/kg	Maximum garanti
26	**T100-23D** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
27	**T100-27D** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.00** W/kg	Maximum garanti
28	**T105-27S** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Maximum garanti
29	**T105-27S** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.02** W/kg	Typique
30	**T105-30D** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.05** W/kg	Maximum garanti
31	**T110-23S** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
32	**T110-27S** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.10** W/kg	Maximum garanti
33	**T111-30S** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.11** W/kg	Maximum garanti
34	**T120-27S** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.20** W/kg	Maximum garanti
35	**T120-30S** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.20** W/kg	Maximum garanti
36	**T130-30S** NLMK	0.3	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**1.30** W/kg	Maximum garanti
37	**T95-23D** NLMK	0.23	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti
38	**T95-27D** NLMK	0.27	Pertes fer spécifiques	50 Hz / 1.7 T B ou J non précisé	**0.95** W/kg	Maximum garanti

Autres propriétés

Fréquence non indiquée séparément

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
39	**M100-23P** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
40	**M100-23P** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
41	**M100-27P** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
42	**M100-27P** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
43	**M105-30P** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
44	**M105-30P** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Typique
45	**M110-23S** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimum garanti
46	**M110-23S** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
47	**M110-27P** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
48	**M110-27P** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Typique
49	**M110-30P** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
50	**M110-30P** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Typique
51	**M120-27S** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimum garanti
52	**M120-27S** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Typique
53	**M120-30S** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimum garanti
54	**M120-30S** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Typique
55	**M130-30S** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimum garanti
56	**M130-30S** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Typique
57	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
58	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
59	**M95-23P** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
60	**M95-23P** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
61	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
62	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
63	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimum garanti
64	**T100-23D** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimum garanti
65	**T100-27D** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimum garanti
66	**T105-27S** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
67	**T105-27S** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.88** T	Typique
68	**T105-30D** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
69	**T110-23S** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimum garanti
70	**T110-27S** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimum garanti

Numéro	Fabricant / nuance	Épaisseur mm	Propriété	Point d'essai	Valeur	Type de valeur
71	**T111-30S** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
72	**T120-27S** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Minimum garanti
73	**T120-30S** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimum garanti
74	**T130-30S** NLMK	0.3	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.84** T	Minimum garanti
75	**T95-23D** NLMK	0.23	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti
76	**T95-27D** NLMK	0.27	Induction magnétique	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimum garanti

Documents des fabricants et conditions d’essai

Les références de tableau et de ligne permettent de retrouver les conditions d’essai d’origine.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

Révision 2024 (printed, cover) Document officiel

PDF, page 52 · Lignes de données 1

Pages de référence et méthodes d’essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d’essai n’est pas précisé dans le tableau de la section 9.

Notes sur les conditions d’essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 2

Pages de référence et méthodes d’essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9

Notes sur les conditions d’essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 52 · Lignes de données 3

Pages de référence et méthodes d’essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d’essai n’est pas précisé dans le tableau de la section 9.

Notes sur les conditions d’essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 4

Pages de référence et méthodes d’essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9

Notes sur les conditions d’essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 5

Pages de référence et méthodes d’essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d’essai n’est pas précisé dans le tableau de la section 9.

Notes sur les conditions d’essai (en anglais) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 6

Pages de référence et méthodes d’essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9

Notes sur les conditions d’essai (en anglais) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 7

Pages de référence et méthodes d’essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d’essai n’est pas précisé dans le tableau de la section 9.

Notes sur les conditions d’essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 8

Pages de référence et méthodes d’essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9

Notes sur les conditions d’essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 9

Pages de référence et méthodes d’essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d’essai n’est pas précisé dans le

tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 10
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 11
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 12
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 13
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 14
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 15
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 16
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 17
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 18
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 52 · Lignes de données 19
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 20
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 52 · Lignes de données 21
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 22
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 52 · Lignes de données 23
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 24
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 52 · Lignes de données 25
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification STO 05757665-008. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 26
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 27
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 28
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 29
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, page 51 · Lignes de données 30
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 31
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 32
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 33
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 34
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 35
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 51 · Lignes de données 36
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 37
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 38
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, page 52 · Lignes de données 39
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 40
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 52 · Lignes de données 41
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 42
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 43
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 44
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 45
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 46
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 47
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 48
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 49
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 50
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 51
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le

tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 52
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 53
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 54
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 55
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 56
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 52 · Lignes de données 57
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 58
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 52 · Lignes de données 59
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 60
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 52 · Lignes de données 61
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification EN 10107. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 62
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9

Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 52 · Lignes de données 63
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification STO 05757665-008. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 64
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 65
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 66
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) EN grade designation is not listed. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 67
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Non précisé pour les valeurs typiques du tableau de la section 9
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, page 51 · Lignes de données 68
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 69
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 70
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 71
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 72
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 73
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF, page 51 · Lignes de données 74
Pages de référence et méthodes d'essai §9 Standard grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le

tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 75
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF, page 52 · Lignes de données 76
Pages de référence et méthodes d'essai §9 High-permeability grades · Spécification GOST 32482. Le montage d'essai n'est pas précisé dans le tableau de la section 9.
Notes sur les conditions d'essai (en anglais) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

Compilation indépendante

Chenfan Electric a constitué cette compilation de manière indépendante à partir de données publiées par les fabricants. Cette compilation n'a pas reçu leur approbation.
La réception est régie par les spécifications du fabricant et les conditions écrites de la commande. Les valeurs typiques et de référence servent à l'évaluation.
Les données de la bande servent de référence technique. Les pertes du circuit magnétique fini doivent être validées séparément.
Révision 2026-11-14.2