Referensi CRGO lengkap

Data teknis CRGO

Ringkasan data

Lembar data mutu	473
Nilai yang diterbitkan	5662
Frekuensi yang datanya diterbitkan	50 Hz / 60 Hz
Rentang kerapatan fluks magnet yang dipublikasikan	0.1-1.9 T
Jumlah tingkat kerapatan fluks magnet	19

Karakteristik pada 50 Hz

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1	**H100-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2	**H100-30** Aperam	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3	**H105-30** Aperam	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4	**H110-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
5	**H110-30** Aperam	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
6	**H120-30** Aperam	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
7	**L080-23** Aperam	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
8	**L085-23** Aperam	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
9	**L085-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
10	**L090-23** Aperam	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
11	**L090-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
12	**L095-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
13	**L100-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
14	**R120-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
15	**R130-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
16	**R130-30** Aperam	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
17	**R140-30** Aperam	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.40** W/kg	Nilai maksimum terjamin
18	**18QG080** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Nilai tipikal
19	**18QG080** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
20	**18QG085** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Nilai tipikal
21	**18QG085** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
22	**18QG095** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
23	**18QG095** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
24	**18RK065** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Nilai tipikal
25	**18RK065** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
26	**18RK070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Nilai tipikal
27	**18RK070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
28	**18RK075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Nilai tipikal
29	**18RK075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
30	**18RK085** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Nilai tipikal
31	**18RK085** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
32	**20QG080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Nilai tipikal
33	**20QG080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
34	**20QG085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Nilai tipikal
35	**20QG085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
36	**20QG095** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Nilai tipikal
37	**20QG095** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
38	**20RK070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
39	**20RK070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
40	**20RK075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Nilai tipikal
41	**20RK075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
42	**20RK085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Nilai tipikal
43	**20RK085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
44	**23Q110** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Nilai tipikal
45	**23Q110** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Nilai tipikal
46	**23QG085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Nilai tipikal
47	**23QG085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
48	**23QG090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
49	**23QG090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai tipikal
50	**23QG095** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
51	**23QG095** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
52	**23QG100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Nilai tipikal
53	**23QG100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
54	**23RK075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Nilai tipikal
55	**23RK075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
56	**23RK080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Nilai tipikal
57	**23RK080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
58	**23RK085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Nilai tipikal
59	**23RK085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
60	**23RK090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Nilai tipikal
61	**23RK090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
62	**23RK100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
63	**23RK100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
64	**27Q120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
65	**27Q120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Nilai tipikal
66	**27QG090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
67	**27QG090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
68	**27QG095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai tipikal
69	**27QG095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
70	**27QG100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
71	**27QG100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
72	**27QG120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
73	**27QG120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai tipikal
74	**27RK085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Nilai tipikal
75	**27RK085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
76	**27RK090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
77	**27RK090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai tipikal
78	**27RK095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
79	**27RK095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
80	**27RK100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai tipikal
81	**27RK100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
82	**30Q120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
83	**30Q120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
84	**30Q130** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
85	**30Q130** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Nilai tipikal
86	**30QG100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
87	**30QG100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
88	**30QG105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
89	**30QG105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai tipikal
90	**30QG120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
91	**30QG120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Nilai tipikal
92	**30RK095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
93	**30RK095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Nilai tipikal
94	**30RK100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
95	**30RK100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Nilai tipikal
96	**30RK105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Nilai tipikal
97	**30RK105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
98	**35Q145** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Nilai tipikal
99	**35Q145** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Nilai tipikal
100	**35Q155** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
101	**35Q155** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Nilai tipikal
102	**35QG135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai tipikal
103	**35QG135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Nilai tipikal
104	**B18HS065** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Nilai maksimum terjamin
105	**B18HS065** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
106	**B18HS070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai maksimum terjamin
107	**B18HS070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
108	**B18HS075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai maksimum terjamin
109	**B18HS075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
110	**B18P070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
111	**B18P070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Nilai tipikal
112	**B18P070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai maksimum terjamin
113	**B18P070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai tipikal
114	**B18P075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
115	**B18P075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Nilai tipikal
116	**B18P075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
117	**B18P075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
118	**B18P080** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
119	**B18P080** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Nilai tipikal
120	**B18P080** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Nilai maksimum terjamin
121	**B18P080** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Nilai tipikal
122	**B18P085** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
123	**B18P085** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai maksimum terjamin
124	**B18R055** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.41** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
125	**B18R055** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.40** W/kg	Nilai tipikal
126	**B18R055** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.55** W/kg	Nilai maksimum terjamin
127	**B18R055** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.54** W/kg	Nilai tipikal
128	**B18R060** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
129	**B18R060** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Nilai tipikal
130	**B18R060** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Nilai maksimum terjamin
131	**B18R060** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Nilai tipikal
132	**B18R065** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
133	**B18R065** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Nilai tipikal
134	**B18R065** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai maksimum terjamin
135	**B18R065** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
136	**B18R070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
137	**B18R070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Nilai tipikal
138	**B18R070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai maksimum terjamin
139	**B18R070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
140	**B18R075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
141	**B18R075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Nilai tipikal
142	**B18R075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai maksimum terjamin
143	**B18R075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
144	**B20HS065** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Nilai maksimum terjamin
145	**B20HS065** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
146	**B20HS070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai maksimum terjamin
147	**B20HS070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
148	**B20HS075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
149	**B20HS075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai maksimum terjamin
150	**B20HS075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
151	**B20HS080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
152	**B20HS080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai maksimum terjamin
153	**B20HS080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
154	**B20HS085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
155	**B20HS085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai maksimum terjamin
156	**B20HS085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
157	**B20P075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
158	**B20P075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Nilai tipikal
159	**B20P075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
160	**B20P075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
161	**B20P080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
162	**B20P080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Nilai tipikal
163	**B20P080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
164	**B20P080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Nilai tipikal
165	**B20P085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
166	**B20P085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Nilai tipikal
167	**B20P085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai maksimum terjamin
168	**B20P085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
169	**B20PD080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
170	**B20PD080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Nilai maksimum terjamin
171	**B20R060** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
172	**B20R060** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Nilai tipikal
173	**B20R060** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Nilai maksimum terjamin
174	**B20R060** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Nilai tipikal
175	**B20R065** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
176	**B20R065** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Nilai tipikal
177	**B20R065** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Nilai maksimum terjamin
178	**B20R065** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
179	**B20R070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
180	**B20R070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Nilai tipikal
181	**B20R070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai maksimum terjamin
182	**B20R070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
183	**B20R075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
184	**B20R075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Nilai tipikal
185	**B20R075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai maksimum terjamin
186	**B20R075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
187	**B20R080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
188	**B20R080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Nilai tipikal
189	**B20R080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai maksimum terjamin
190	**B20R080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
191	**B20R085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
192	**B20R085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Nilai maksimum terjamin
193	**B20RD065** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
194	**B20RD065** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai maksimum terjamin
195	**B20RD070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
196	**B20RD070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai maksimum terjamin
197	**B23G110** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
198	**B23G110** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Nilai tipikal
199	**B23G110** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai maksimum terjamin
200	**B23G110** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Nilai tipikal
201	**B23HS070** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai maksimum terjamin
202	**B23HS070** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai tipikal
203	**B23HS075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
204	**B23HS075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Nilai tipikal
205	**B23HS075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai maksimum terjamin
206	**B23HS075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
207	**B23HS080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
208	**B23HS080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Nilai tipikal
209	**B23HS080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Nilai maksimum terjamin
210	**B23HS080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
211	**B23HS085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
212	**B23HS085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Nilai tipikal
213	**B23HS085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai maksimum terjamin
214	**B23HS085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
215	**B23HS090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
216	**B23HS090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Nilai tipikal
217	**B23HS090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai maksimum terjamin
218	**B23HS090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai tipikal
219	**B23P080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
220	**B23P080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Nilai tipikal
221	**B23P080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
222	**B23P080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Nilai tipikal
223	**B23P085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
224	**B23P085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Nilai tipikal
225	**B23P085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
226	**B23P085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
227	**B23P090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
228	**B23P090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
229	**B23P090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai maksimum terjamin
230	**B23P090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai tipikal
231	**B23P095** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
232	**B23P095** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
233	**B23P095** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Nilai maksimum terjamin
234	**B23P095** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
235	**B23P100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
236	**B23P100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Nilai tipikal
237	**B23P100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Nilai maksimum terjamin
238	**B23P100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
239	**B23PD085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
240	**B23PD085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai maksimum terjamin
241	**B23PD090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
242	**B23PD090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai maksimum terjamin
243	**B23R070** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
244	**B23R070** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Nilai tipikal
245	**B23R070** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai maksimum terjamin
246	**B23R070** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai tipikal
247	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
248	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai maksimum terjamin
249	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
250	**B23R075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
251	**B23R075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Nilai tipikal
252	**B23R075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
253	**B23R075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
254	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
255	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Nilai tipikal
256	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
257	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
258	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
259	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Nilai tipikal
260	**B23R080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
261	**B23R080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Nilai tipikal
262	**B23R080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
263	**B23R080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
264	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
265	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Nilai tipikal
266	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Nilai maksimum terjamin
267	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
268	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
269	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Nilai tipikal
270	**B23R085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
271	**B23R085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Nilai tipikal
272	**B23R085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Nilai maksimum terjamin
273	**B23R085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
274	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
275	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Nilai tipikal
276	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Nilai maksimum terjamin
277	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
278	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
279	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Nilai tipikal
280	**B23R090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
281	**B23R090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Nilai tipikal
282	**B23R090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai maksimum terjamin
283	**B23R090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
284	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
285	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai maksimum terjamin
286	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
287	**B23RD070** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
288	**B23RD070** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai maksimum terjamin
289	**B23RD075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
290	**B23RD075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
291	**B23RD075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai maksimum terjamin
292	**B23RD075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
293	**B23RD080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
294	**B23RD080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Nilai tipikal
295	**B23RD080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai maksimum terjamin
296	**B23RD080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
297	**B23RD085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
298	**B23RD085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Nilai tipikal
299	**B23RD085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai maksimum terjamin
300	**B23RD085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
301	**B23RD090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
302	**B23RD090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Nilai tipikal
303	**B23RD090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai maksimum terjamin
304	**B23RD090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
305	**B27G120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
306	**B27G120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
307	**B27G120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai maksimum terjamin
308	**B27G120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Nilai tipikal
309	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
310	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Nilai maksimum terjamin
311	**B27P085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
312	**B27P085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Nilai tipikal
313	**B27P085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
314	**B27P085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
315	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
316	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
317	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
318	**B27P090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
319	**B27P090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
320	**B27P090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Nilai maksimum terjamin
321	**B27P090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
322	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
323	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Nilai maksimum terjamin
324	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
325	**B27P095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
326	**B27P095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
327	**B27P095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai maksimum terjamin
328	**B27P095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Nilai tipikal
329	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
330	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai maksimum terjamin
331	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
332	**B27P100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
333	**B27P100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai tipikal
334	**B27P100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Nilai maksimum terjamin
335	**B27P100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Nilai tipikal
336	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
337	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
338	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Nilai maksimum terjamin
339	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Nilai tipikal
340	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
341	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Nilai tipikal
342	**B27P110** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
343	**B27P110** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Nilai tipikal
344	**B27P110** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Nilai maksimum terjamin
345	**B27P110** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
346	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
347	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Nilai maksimum terjamin
348	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
349	**B27P120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
350	**B27P120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
351	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
352	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
353	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
354	**B27R080** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
355	**B27R080** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Nilai tipikal
356	**B27R080** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
357	**B27R080** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
358	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
359	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
360	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
361	**B27R085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
362	**B27R085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Nilai tipikal
363	**B27R085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai maksimum terjamin
364	**B27R085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Nilai tipikal
365	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
366	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai maksimum terjamin
367	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
368	**B27R090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
369	**B27R090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
370	**B27R090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai maksimum terjamin
371	**B27R090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.86** W/kg	Nilai tipikal
372	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
373	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Nilai tipikal
374	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
375	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
376	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
377	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Nilai tipikal
378	**B27R095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
379	**B27R095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
380	**B27R095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Nilai maksimum terjamin
381	**B27R095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
382	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
383	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
384	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Nilai maksimum terjamin
385	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
386	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
387	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Nilai tipikal
388	**B30G120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
389	**B30G120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Nilai tipikal
390	**B30G120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai maksimum terjamin
391	**B30G120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
392	**B30G130** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
393	**B30G130** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
394	**B30G130** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
395	**B30G130** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Nilai tipikal
396	**B30P090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
397	**B30P090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Nilai tipikal
398	**B30P090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
399	**B30P090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
400	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
401	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
402	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
403	**B30P095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
404	**B30P095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Nilai tipikal
405	**B30P095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
406	**B30P095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Nilai tipikal
407	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
408	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
409	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
410	**B30P100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
411	**B30P100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
412	**B30P100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai maksimum terjamin
413	**B30P100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
414	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
415	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
416	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai maksimum terjamin
417	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
418	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
419	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Nilai tipikal
420	**B30P105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
421	**B30P105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
422	**B30P105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai maksimum terjamin
423	**B30P105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Nilai tipikal
424	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
425	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
426	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai maksimum terjamin
427	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
428	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
429	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Nilai tipikal
430	**B30P120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
431	**B30P120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
432	**B30P120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
433	**B30P120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Nilai tipikal
434	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
435	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
436	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
437	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Nilai tipikal
438	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
439	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Nilai tipikal
440	**B30R090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
441	**B30R090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
442	**B30R090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Nilai maksimum terjamin
443	**B30R090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
444	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
445	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Nilai maksimum terjamin
446	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
447	**B30R095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
448	**B30R095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
449	**B30R095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Nilai maksimum terjamin
450	**B30R095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
451	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
452	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Nilai maksimum terjamin
453	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
454	**B30R100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
455	**B30R100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Nilai tipikal
456	**B30R100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Nilai maksimum terjamin
457	**B30R100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Nilai tipikal
458	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
459	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
460	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Nilai maksimum terjamin
461	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
462	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
463	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Nilai tipikal
464	**B30R105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
465	**B30R105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
466	**B30R105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
467	**B30R105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
468	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
469	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
470	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Tingkat kecepatan magnetostriksi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Nilai maksimum terjamin
471	**B35G135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
472	**B35G135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
473	**B35G135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
474	**B35G135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Nilai tipikal
475	**B35G145** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
476	**B35G145** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
477	**B35G145** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin
478	**B35G145** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Nilai tipikal
479	**B35G155** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
480	**B35G155** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
481	**B35G155** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Nilai maksimum terjamin
482	**B35G155** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Nilai tipikal
483	**B35P115** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
484	**B35P115** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
485	**B35P115** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Nilai maksimum terjamin
486	**B35P115** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
487	**B35P125** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
488	**B35P125** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Nilai tipikal
489	**B35P125** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai maksimum terjamin
490	**B35P125** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Nilai tipikal
491	**B35P135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
492	**B35P135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
493	**B35P135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
494	**B35P135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Nilai tipikal
495	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00265** W/kg	Nilai tipikal
496	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00962** W/kg	Nilai tipikal
497	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0208** W/kg	Nilai tipikal
498	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0363** W/kg	Nilai tipikal
499	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** W/kg	Nilai tipikal
500	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0799** W/kg	Nilai tipikal
501	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1083** W/kg	Nilai tipikal
502	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1412** W/kg	Nilai tipikal
503	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1786** W/kg	Nilai tipikal
504	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** W/kg	Nilai tipikal
505	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.267** W/kg	Nilai tipikal
506	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** W/kg	Nilai tipikal
507	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/kg	Nilai tipikal
508	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/kg	Nilai tipikal
509	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** W/kg	Nilai tipikal
510	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.49** W/kg	Nilai tipikal
511	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.576** W/kg	Nilai tipikal
512	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.74** W/kg	Nilai maksimum terjamin
513	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.677** W/kg	Nilai tipikal
514	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.67** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
515	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.822** W/kg	Nilai tipikal
516	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.140** W/kg	Nilai tipikal
517	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Nilai tipikal
518	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00317** W/kg	Nilai tipikal
519	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01260** W/kg	Nilai tipikal
520	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01191** W/kg	Nilai tipikal
521	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0262** W/kg	Nilai tipikal
522	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Nilai tipikal
523	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/kg	Nilai tipikal
524	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0476** W/kg	Nilai tipikal
525	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** W/kg	Nilai tipikal
526	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0702** W/kg	Nilai tipikal
527	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1031** W/kg	Nilai tipikal
528	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0995** W/kg	Nilai tipikal
529	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1337** W/kg	Nilai tipikal
530	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1383** W/kg	Nilai tipikal
531	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1726** W/kg	Nilai tipikal
532	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1785** W/kg	Nilai tipikal
533	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.224** W/kg	Nilai tipikal
534	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** W/kg	Nilai tipikal
535	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.266** W/kg	Nilai tipikal
536	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.275** W/kg	Nilai tipikal
537	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.320** W/kg	Nilai tipikal
538	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** W/kg	Nilai tipikal
539	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.381** W/kg	Nilai tipikal
540	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** W/kg	Nilai tipikal
541	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** W/kg	Nilai tipikal
542	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.447** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
543	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.539** W/kg	Nilai tipikal
544	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.521** W/kg	Nilai tipikal
545	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Nilai maksimum terjamin
546	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** W/kg	Nilai tipikal
547	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Nilai tipikal
548	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.624** W/kg	Nilai tipikal
549	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.697** W/kg	Nilai tipikal
550	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.724** W/kg	Nilai tipikal
551	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
552	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.852** W/kg	Nilai tipikal
553	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
554	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.826** W/kg	Nilai tipikal
555	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.037** W/kg	Nilai tipikal
556	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.064** W/kg	Nilai tipikal
557	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.496** W/kg	Nilai tipikal
558	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.545** W/kg	Nilai tipikal
559	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00676** VA/kg	Nilai tipikal
560	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00628** VA/kg	Nilai tipikal
561	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0219** VA/kg	Nilai tipikal
562	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0231** VA/kg	Nilai tipikal
563	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0457** VA/kg	Nilai tipikal
564	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** VA/kg	Nilai tipikal
565	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0757** VA/kg	Nilai tipikal
566	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0772** VA/kg	Nilai tipikal
567	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1121** VA/kg	Nilai tipikal
568	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1110** VA/kg	Nilai tipikal
569	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1513** VA/kg	Nilai tipikal
570	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1510** VA/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
571	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1948** VA/kg	Nilai tipikal
572	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1953** VA/kg	Nilai tipikal
573	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.243** VA/kg	Nilai tipikal
574	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.244** VA/kg	Nilai tipikal
575	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.295** VA/kg	Nilai tipikal
576	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.297** VA/kg	Nilai tipikal
577	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.355** VA/kg	Nilai tipikal
578	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.352** VA/kg	Nilai tipikal
579	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.419** VA/kg	Nilai tipikal
580	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.414** VA/kg	Nilai tipikal
581	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.490** VA/kg	Nilai tipikal
582	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.485** VA/kg	Nilai tipikal
583	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.565** VA/kg	Nilai tipikal
584	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.570** VA/kg	Nilai tipikal
585	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.658** VA/kg	Nilai tipikal
586	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.667** VA/kg	Nilai tipikal
587	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.781** VA/kg	Nilai tipikal
588	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.788** VA/kg	Nilai tipikal
589	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.922** VA/kg	Nilai tipikal
590	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.954** VA/kg	Nilai tipikal
591	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.260** VA/kg	Nilai tipikal
592	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.264** VA/kg	Nilai tipikal
593	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.29** VA/kg	Nilai tipikal
594	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.19** VA/kg	Nilai tipikal
595	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.57** VA/kg	Nilai tipikal
596	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.35** VA/kg	Nilai tipikal
597	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00289** W/kg	Nilai tipikal
598	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01082** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
599	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0236** W/kg	Nilai tipikal
600	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0413** W/kg	Nilai tipikal
601	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0635** W/kg	Nilai tipikal
602	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0903** W/kg	Nilai tipikal
603	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1218** W/kg	Nilai tipikal
604	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1578** W/kg	Nilai tipikal
605	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1984** W/kg	Nilai tipikal
606	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.244** W/kg	Nilai tipikal
607	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.296** W/kg	Nilai tipikal
608	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.354** W/kg	Nilai tipikal
609	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.418** W/kg	Nilai tipikal
610	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.487** W/kg	Nilai tipikal
611	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Nilai maksimum terjamin
612	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.56** W/kg	Nilai tipikal
613	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.565** W/kg	Nilai tipikal
614	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.655** W/kg	Nilai tipikal
615	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
616	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.773** W/kg	Nilai tipikal
617	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
618	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.967** W/kg	Nilai tipikal
619	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.365** W/kg	Nilai tipikal
620	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00578** VA/kg	Nilai tipikal
621	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.02000** VA/kg	Nilai tipikal
622	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0417** VA/kg	Nilai tipikal
623	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0693** VA/kg	Nilai tipikal
624	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1022** VA/kg	Nilai tipikal
625	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Nilai tipikal
626	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1834** VA/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
627	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.232** VA/kg	Nilai tipikal
628	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.288** VA/kg	Nilai tipikal
629	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.354** VA/kg	Nilai tipikal
630	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.433** VA/kg	Nilai tipikal
631	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.529** VA/kg	Nilai tipikal
632	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.648** VA/kg	Nilai tipikal
633	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.795** VA/kg	Nilai tipikal
634	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.980** VA/kg	Nilai tipikal
635	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.228** VA/kg	Nilai tipikal
636	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.660** VA/kg	Nilai tipikal
637	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.87** VA/kg	Nilai tipikal
638	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.93** VA/kg	Nilai tipikal
639	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00362** W/kg	Nilai tipikal
640	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00383** W/kg	Nilai tipikal
641	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01439** W/kg	Nilai tipikal
642	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01390** W/kg	Nilai tipikal
643	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Nilai tipikal
644	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0308** W/kg	Nilai tipikal
645	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0539** W/kg	Nilai tipikal
646	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0551** W/kg	Nilai tipikal
647	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0826** W/kg	Nilai tipikal
648	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** W/kg	Nilai tipikal
649	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1192** W/kg	Nilai tipikal
650	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1168** W/kg	Nilai tipikal
651	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1593** W/kg	Nilai tipikal
652	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1563** W/kg	Nilai tipikal
653	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.205** W/kg	Nilai tipikal
654	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
655	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Nilai tipikal
656	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.257** W/kg	Nilai tipikal
657	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.308** W/kg	Nilai tipikal
658	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.314** W/kg	Nilai tipikal
659	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.378** W/kg	Nilai tipikal
660	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.371** W/kg	Nilai tipikal
661	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.449** W/kg	Nilai tipikal
662	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.441** W/kg	Nilai tipikal
663	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.518** W/kg	Nilai tipikal
664	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.526** W/kg	Nilai tipikal
665	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.602** W/kg	Nilai tipikal
666	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.612** W/kg	Nilai tipikal
667	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Nilai maksimum terjamin
668	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.707** W/kg	Nilai tipikal
669	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
670	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.698** W/kg	Nilai tipikal
671	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.817** W/kg	Nilai tipikal
672	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.805** W/kg	Nilai tipikal
673	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
674	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
675	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.956** W/kg	Nilai tipikal
676	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.950** W/kg	Nilai tipikal
677	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.177** W/kg	Nilai tipikal
678	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.168** W/kg	Nilai tipikal
679	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.622** W/kg	Nilai tipikal
680	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.637** W/kg	Nilai tipikal
681	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00677** VA/kg	Nilai tipikal
682	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00724** VA/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
683	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0252** VA/kg	Nilai tipikal
684	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Nilai tipikal
685	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0507** VA/kg	Nilai tipikal
686	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0517** VA/kg	Nilai tipikal
687	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0847** VA/kg	Nilai tipikal
688	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0841** VA/kg	Nilai tipikal
689	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1233** VA/kg	Nilai tipikal
690	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1229** VA/kg	Nilai tipikal
691	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1676** VA/kg	Nilai tipikal
692	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1659** VA/kg	Nilai tipikal
693	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.217** VA/kg	Nilai tipikal
694	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.213** VA/kg	Nilai tipikal
695	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Nilai tipikal
696	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.265** VA/kg	Nilai tipikal
697	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.322** VA/kg	Nilai tipikal
698	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.329** VA/kg	Nilai tipikal
699	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.384** VA/kg	Nilai tipikal
700	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.393** VA/kg	Nilai tipikal
701	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.451** VA/kg	Nilai tipikal
702	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.463** VA/kg	Nilai tipikal
703	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.539** VA/kg	Nilai tipikal
704	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.526** VA/kg	Nilai tipikal
705	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.612** VA/kg	Nilai tipikal
706	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.625** VA/kg	Nilai tipikal
707	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.725** VA/kg	Nilai tipikal
708	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.708** VA/kg	Nilai tipikal
709	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.848** VA/kg	Nilai tipikal
710	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.830** VA/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
711	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.017** VA/kg	Nilai tipikal
712	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.989** VA/kg	Nilai tipikal
713	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Nilai tipikal
714	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Nilai tipikal
715	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.22** VA/kg	Nilai tipikal
716	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.08** VA/kg	Nilai tipikal
717	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.03** VA/kg	Nilai tipikal
718	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**8.04** VA/kg	Nilai tipikal
719	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00328** W/kg	Nilai tipikal
720	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01246** W/kg	Nilai tipikal
721	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Nilai tipikal
722	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** W/kg	Nilai tipikal
723	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0738** W/kg	Nilai tipikal
724	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1050** W/kg	Nilai tipikal
725	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1415** W/kg	Nilai tipikal
726	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1837** W/kg	Nilai tipikal
727	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** W/kg	Nilai tipikal
728	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.284** W/kg	Nilai tipikal
729	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.344** W/kg	Nilai tipikal
730	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.410** W/kg	Nilai tipikal
731	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.483** W/kg	Nilai tipikal
732	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.562** W/kg	Nilai tipikal
733	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Nilai maksimum terjamin
734	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Nilai tipikal
735	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.649** W/kg	Nilai tipikal
736	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.748** W/kg	Nilai tipikal
737	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
738	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.872** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
739	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Nilai tipikal
740	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.067** W/kg	Nilai tipikal
741	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.440** W/kg	Nilai tipikal
742	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00542** VA/kg	Nilai tipikal
743	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01918** VA/kg	Nilai tipikal
744	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0405** VA/kg	Nilai tipikal
745	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0681** VA/kg	Nilai tipikal
746	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1015** VA/kg	Nilai tipikal
747	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Nilai tipikal
748	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1845** VA/kg	Nilai tipikal
749	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.235** VA/kg	Nilai tipikal
750	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.292** VA/kg	Nilai tipikal
751	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.359** VA/kg	Nilai tipikal
752	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.439** VA/kg	Nilai tipikal
753	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.534** VA/kg	Nilai tipikal
754	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.650** VA/kg	Nilai tipikal
755	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.789** VA/kg	Nilai tipikal
756	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.954** VA/kg	Nilai tipikal
757	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.162** VA/kg	Nilai tipikal
758	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.526** VA/kg	Nilai tipikal
759	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.64** VA/kg	Nilai tipikal
760	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.17** VA/kg	Nilai tipikal
761	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Nilai tipikal
762	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** W/kg	Nilai tipikal
763	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01613** W/kg	Nilai tipikal
764	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01586** W/kg	Nilai tipikal
765	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** W/kg	Nilai tipikal
766	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
767	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0593** W/kg	Nilai tipikal
768	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0603** W/kg	Nilai tipikal
769	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0917** W/kg	Nilai tipikal
770	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0902** W/kg	Nilai tipikal
771	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1267** W/kg	Nilai tipikal
772	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1288** W/kg	Nilai tipikal
773	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1687** W/kg	Nilai tipikal
774	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1717** W/kg	Nilai tipikal
775	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.220** W/kg	Nilai tipikal
776	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.216** W/kg	Nilai tipikal
777	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.269** W/kg	Nilai tipikal
778	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.275** W/kg	Nilai tipikal
779	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.329** W/kg	Nilai tipikal
780	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.337** W/kg	Nilai tipikal
781	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.405** W/kg	Nilai tipikal
782	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.395** W/kg	Nilai tipikal
783	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.479** W/kg	Nilai tipikal
784	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.468** W/kg	Nilai tipikal
785	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.548** W/kg	Nilai tipikal
786	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.561** W/kg	Nilai tipikal
787	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.650** W/kg	Nilai tipikal
788	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.636** W/kg	Nilai tipikal
789	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Nilai maksimum terjamin
790	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Nilai tipikal
791	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
792	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.737** W/kg	Nilai tipikal
793	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.846** W/kg	Nilai tipikal
794	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.864** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
795	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
796	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.992** W/kg	Nilai tipikal
797	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Nilai tipikal
798	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.007** W/kg	Nilai tipikal
799	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.245** W/kg	Nilai tipikal
800	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.222** W/kg	Nilai tipikal
801	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.718** W/kg	Nilai tipikal
802	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.746** W/kg	Nilai tipikal
803	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00742** VA/kg	Nilai tipikal
804	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00689** VA/kg	Nilai tipikal
805	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0251** VA/kg	Nilai tipikal
806	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Nilai tipikal
807	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0502** VA/kg	Nilai tipikal
808	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0512** VA/kg	Nilai tipikal
809	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0831** VA/kg	Nilai tipikal
810	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0839** VA/kg	Nilai tipikal
811	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1224** VA/kg	Nilai tipikal
812	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1218** VA/kg	Nilai tipikal
813	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Nilai tipikal
814	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Nilai tipikal
815	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Nilai tipikal
816	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Nilai tipikal
817	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Nilai tipikal
818	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** VA/kg	Nilai tipikal
819	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.328** VA/kg	Nilai tipikal
820	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.330** VA/kg	Nilai tipikal
821	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.396** VA/kg	Nilai tipikal
822	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.394** VA/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
823	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.465** VA/kg	Nilai tipikal
824	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.469** VA/kg	Nilai tipikal
825	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.549** VA/kg	Nilai tipikal
826	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.544** VA/kg	Nilai tipikal
827	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.638** VA/kg	Nilai tipikal
828	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.633** VA/kg	Nilai tipikal
829	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.732** VA/kg	Nilai tipikal
830	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.741** VA/kg	Nilai tipikal
831	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.867** VA/kg	Nilai tipikal
832	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.856** VA/kg	Nilai tipikal
833	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.024** VA/kg	Nilai tipikal
834	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.039** VA/kg	Nilai tipikal
835	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.311** VA/kg	Nilai tipikal
836	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.329** VA/kg	Nilai tipikal
837	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Nilai tipikal
838	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Nilai tipikal
839	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.36** VA/kg	Nilai tipikal
840	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.38** VA/kg	Nilai tipikal
841	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00361** W/kg	Nilai tipikal
842	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01382** W/kg	Nilai tipikal
843	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** W/kg	Nilai tipikal
844	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** W/kg	Nilai tipikal
845	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0818** W/kg	Nilai tipikal
846	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1159** W/kg	Nilai tipikal
847	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1556** W/kg	Nilai tipikal
848	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Nilai tipikal
849	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Nilai tipikal
850	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.310** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
851	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.374** W/kg	Nilai tipikal
852	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.444** W/kg	Nilai tipikal
853	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.522** W/kg	Nilai tipikal
854	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.607** W/kg	Nilai tipikal
855	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Nilai maksimum terjamin
856	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
857	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.702** W/kg	Nilai tipikal
858	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.811** W/kg	Nilai tipikal
859	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
860	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.946** W/kg	Nilai tipikal
861	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
862	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.145** W/kg	Nilai tipikal
863	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.551** W/kg	Nilai tipikal
864	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/kg	Nilai tipikal
865	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0208** VA/kg	Nilai tipikal
866	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0438** VA/kg	Nilai tipikal
867	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0736** VA/kg	Nilai tipikal
868	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1092** VA/kg	Nilai tipikal
869	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1505** VA/kg	Nilai tipikal
870	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1974** VA/kg	Nilai tipikal
871	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.251** VA/kg	Nilai tipikal
872	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.312** VA/kg	Nilai tipikal
873	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.383** VA/kg	Nilai tipikal
874	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.466** VA/kg	Nilai tipikal
875	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.563** VA/kg	Nilai tipikal
876	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.679** VA/kg	Nilai tipikal
877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.818** VA/kg	Nilai tipikal
878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.993** VA/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
879	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.234** VA/kg	Nilai tipikal
880	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.635** VA/kg	Nilai tipikal
881	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.70** VA/kg	Nilai tipikal
882	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.88** VA/kg	Nilai tipikal
883	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00140** W/lb	Nilai tipikal
884	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00528** W/lb	Nilai tipikal
885	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0117** W/lb	Nilai tipikal
886	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0205** W/lb	Nilai tipikal
887	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Nilai tipikal
888	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0451** W/lb	Nilai tipikal
889	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.061** W/lb	Nilai tipikal
890	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0791** W/lb	Nilai tipikal
891	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0995** W/lb	Nilai tipikal
892	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Nilai tipikal
893	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Nilai tipikal
894	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.176** W/lb	Nilai tipikal
895	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.208** W/lb	Nilai tipikal
896	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.246** W/lb	Nilai tipikal
897	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Nilai maksimum terjamin
898	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Nilai tipikal
899	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Nilai tipikal
900	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.352** W/lb	Nilai tipikal
901	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.479** W/lb	Nilai maksimum terjamin
902	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Nilai tipikal
903	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Nilai tipikal
904	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.607** W/lb	Nilai tipikal
905	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.797** W/lb	Nilai tipikal
906	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00399** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
907	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Nilai tipikal
908	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Nilai tipikal
909	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0433** VA/lb	Nilai tipikal
910	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0621** VA/lb	Nilai tipikal
911	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0829** VA/lb	Nilai tipikal
912	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.106** VA/lb	Nilai tipikal
913	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.131** VA/lb	Nilai tipikal
914	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Nilai tipikal
915	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.188** VA/lb	Nilai tipikal
916	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.223** VA/lb	Nilai tipikal
917	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.263** VA/lb	Nilai tipikal
918	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.314** VA/lb	Nilai tipikal
919	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.382** VA/lb	Nilai tipikal
920	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** VA/lb	Nilai tipikal
921	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.698** VA/lb	Nilai tipikal
922	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** VA/lb	Nilai tipikal
923	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Nilai tipikal
924	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.0** VA/lb	Nilai tipikal
925	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00148** W/lb	Nilai tipikal
926	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00547** W/lb	Nilai tipikal
927	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0119** W/lb	Nilai tipikal
928	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0206** W/lb	Nilai tipikal
929	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Nilai tipikal
930	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0450** W/lb	Nilai tipikal
931	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0607** W/lb	Nilai tipikal
932	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0788** W/lb	Nilai tipikal
933	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0994** W/lb	Nilai tipikal
934	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
935	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Nilai tipikal
936	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.177** W/lb	Nilai tipikal
937	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.210** W/lb	Nilai tipikal
938	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.248** W/lb	Nilai tipikal
939	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Nilai maksimum terjamin
940	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.295** W/lb	Nilai tipikal
941	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.294** W/lb	Nilai tipikal
942	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.358** W/lb	Nilai tipikal
943	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.488** W/lb	Nilai maksimum terjamin
944	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Nilai tipikal
945	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Nilai tipikal
946	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.638** W/lb	Nilai tipikal
947	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.84** W/lb	Nilai tipikal
948	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00347** VA/lb	Nilai tipikal
949	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Nilai tipikal
950	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** VA/lb	Nilai tipikal
951	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0366** VA/lb	Nilai tipikal
952	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0526** VA/lb	Nilai tipikal
953	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0703** VA/lb	Nilai tipikal
954	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0900** VA/lb	Nilai tipikal
955	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.112** VA/lb	Nilai tipikal
956	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** VA/lb	Nilai tipikal
957	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.162** VA/lb	Nilai tipikal
958	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.193** VA/lb	Nilai tipikal
959	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** VA/lb	Nilai tipikal
960	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.272** VA/lb	Nilai tipikal
961	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** VA/lb	Nilai tipikal
962	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.426** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
963	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.608** VA/lb	Nilai tipikal
964	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** VA/lb	Nilai tipikal
965	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Nilai tipikal
966	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Nilai tipikal
967	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00154** W/lb	Nilai tipikal
968	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Nilai tipikal
969	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00581** W/lb	Nilai tipikal
970	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0127** W/lb	Nilai tipikal
971	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0125** W/lb	Nilai tipikal
972	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0218** W/lb	Nilai tipikal
973	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0222** W/lb	Nilai tipikal
974	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0343** W/lb	Nilai tipikal
975	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Nilai tipikal
976	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0489** W/lb	Nilai tipikal
977	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0477** W/lb	Nilai tipikal
978	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0641** W/lb	Nilai tipikal
979	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0659** W/lb	Nilai tipikal
980	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0854** W/lb	Nilai tipikal
981	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0829** W/lb	Nilai tipikal
982	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.107** W/lb	Nilai tipikal
983	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.104** W/lb	Nilai tipikal
984	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.132** W/lb	Nilai tipikal
985	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.128** W/lb	Nilai tipikal
986	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Nilai tipikal
987	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.159** W/lb	Nilai tipikal
988	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Nilai tipikal
989	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.189** W/lb	Nilai tipikal
990	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.223** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
991	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Nilai tipikal
992	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.263** W/lb	Nilai tipikal
993	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Nilai tipikal
994	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.340** W/lb	Nilai maksimum terjamin
995	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Nilai tipikal
996	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Nilai tipikal
997	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.311** W/lb	Nilai tipikal
998	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.374** W/lb	Nilai tipikal
999	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.363** W/lb	Nilai tipikal
1000	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.530** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1001	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.455** W/lb	Nilai tipikal
1002	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.457** W/lb	Nilai tipikal
1003	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.468** W/lb	Nilai tipikal
1004	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.609** W/lb	Nilai tipikal
1005	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.631** W/lb	Nilai tipikal
1006	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.824** W/lb	Nilai tipikal
1007	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.795** W/lb	Nilai tipikal
1008	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00458** VA/lb	Nilai tipikal
1009	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00413** VA/lb	Nilai tipikal
1010	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0139** VA/lb	Nilai tipikal
1011	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0152** VA/lb	Nilai tipikal
1012	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** VA/lb	Nilai tipikal
1013	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0279** VA/lb	Nilai tipikal
1014	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0449** VA/lb	Nilai tipikal
1015	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** VA/lb	Nilai tipikal
1016	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0683** VA/lb	Nilai tipikal
1017	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0645** VA/lb	Nilai tipikal
1018	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0910** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1019	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0862** VA/lb	Nilai tipikal
1020	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** VA/lb	Nilai tipikal
1021	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Nilai tipikal
1022	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.136** VA/lb	Nilai tipikal
1023	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Nilai tipikal
1024	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Nilai tipikal
1025	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.165** VA/lb	Nilai tipikal
1026	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.207** VA/lb	Nilai tipikal
1027	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.196** VA/lb	Nilai tipikal
1028	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.244** VA/lb	Nilai tipikal
1029	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.232** VA/lb	Nilai tipikal
1030	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Nilai tipikal
1031	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Nilai tipikal
1032	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.325** VA/lb	Nilai tipikal
1033	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Nilai tipikal
1034	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.392** VA/lb	Nilai tipikal
1035	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.410** VA/lb	Nilai tipikal
1036	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.521** VA/lb	Nilai tipikal
1037	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.494** VA/lb	Nilai tipikal
1038	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Nilai tipikal
1039	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** VA/lb	Nilai tipikal
1040	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** VA/lb	Nilai tipikal
1041	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** VA/lb	Nilai tipikal
1042	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.19** VA/lb	Nilai tipikal
1043	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.24** VA/lb	Nilai tipikal
1044	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**11.7** VA/lb	Nilai tipikal
1045	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Nilai tipikal
1046	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00155** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1047	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00576** W/lb	Nilai tipikal
1048	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0126** W/lb	Nilai tipikal
1049	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0219** W/lb	Nilai tipikal
1050	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Nilai tipikal
1051	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0478** W/lb	Nilai tipikal
1052	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0643** W/lb	Nilai tipikal
1053	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0833** W/lb	Nilai tipikal
1054	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.105** W/lb	Nilai tipikal
1055	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.129** W/lb	Nilai tipikal
1056	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.155** W/lb	Nilai tipikal
1057	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.185** W/lb	Nilai tipikal
1058	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.219** W/lb	Nilai tipikal
1059	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.258** W/lb	Nilai tipikal
1060	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.313** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1061	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Nilai tipikal
1062	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Nilai tipikal
1063	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Nilai tipikal
1064	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.477** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1065	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Nilai tipikal
1066	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Nilai tipikal
1067	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.617** W/lb	Nilai tipikal
1068	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.805** W/lb	Nilai tipikal
1069	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00403** VA/lb	Nilai tipikal
1070	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Nilai tipikal
1071	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Nilai tipikal
1072	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0434** VA/lb	Nilai tipikal
1073	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0622** VA/lb	Nilai tipikal
1074	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0834** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1075	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.107** VA/lb	Nilai tipikal
1076	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.132** VA/lb	Nilai tipikal
1077	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.160** VA/lb	Nilai tipikal
1078	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Nilai tipikal
1079	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.227** VA/lb	Nilai tipikal
1080	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.268** VA/lb	Nilai tipikal
1081	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.319** VA/lb	Nilai tipikal
1082	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.387** VA/lb	Nilai tipikal
1083	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.491** VA/lb	Nilai tipikal
1084	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.686** VA/lb	Nilai tipikal
1085	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** VA/lb	Nilai tipikal
1086	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.23** VA/lb	Nilai tipikal
1087	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Nilai tipikal
1088	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Nilai tipikal
1089	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00556** W/lb	Nilai tipikal
1090	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0122** W/lb	Nilai tipikal
1091	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0212** W/lb	Nilai tipikal
1092	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0326** W/lb	Nilai tipikal
1093	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0465** W/lb	Nilai tipikal
1094	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0628** W/lb	Nilai tipikal
1095	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0817** W/lb	Nilai tipikal
1096	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Nilai tipikal
1097	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Nilai tipikal
1098	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Nilai tipikal
1099	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.184** W/lb	Nilai tipikal
1100	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Nilai tipikal
1101	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.256** W/lb	Nilai tipikal
1102	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.316** W/lb	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1103	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Nilai tipikal
1104	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Nilai tipikal
1105	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Nilai tipikal
1106	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.484** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1107	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.465** W/lb	Nilai tipikal
1108	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.464** W/lb	Nilai tipikal
1109	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.627** W/lb	Nilai tipikal
1110	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.806** W/lb	Nilai tipikal
1111	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00336** VA/lb	Nilai tipikal
1112	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0112** VA/lb	Nilai tipikal
1113	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0225** VA/lb	Nilai tipikal
1114	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0364** VA/lb	Nilai tipikal
1115	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0524** VA/lb	Nilai tipikal
1116	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0706** VA/lb	Nilai tipikal
1117	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0908** VA/lb	Nilai tipikal
1118	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.113** VA/lb	Nilai tipikal
1119	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** VA/lb	Nilai tipikal
1120	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** VA/lb	Nilai tipikal
1121	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.197** VA/lb	Nilai tipikal
1122	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.235** VA/lb	Nilai tipikal
1123	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** VA/lb	Nilai tipikal
1124	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.344** VA/lb	Nilai tipikal
1125	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.441** VA/lb	Nilai tipikal
1126	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.627** VA/lb	Nilai tipikal
1127	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Nilai tipikal
1128	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/lb	Nilai tipikal
1129	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Nilai tipikal
1130	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00150** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1131	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0056** W/lb	Nilai tipikal
1132	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0123** W/lb	Nilai tipikal
1133	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0214** W/lb	Nilai tipikal
1134	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0329** W/lb	Nilai tipikal
1135	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0469** W/lb	Nilai tipikal
1136	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0633** W/lb	Nilai tipikal
1137	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0821** W/lb	Nilai tipikal
1138	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Nilai tipikal
1139	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Nilai tipikal
1140	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Nilai tipikal
1141	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Nilai tipikal
1142	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Nilai tipikal
1143	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Nilai tipikal
1144	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1145	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Nilai tipikal
1146	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Nilai tipikal
1147	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.360** W/lb	Nilai tipikal
1148	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.453** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1149	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Nilai tipikal
1150	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Nilai tipikal
1151	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.603** W/lb	Nilai tipikal
1152	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.796** W/lb	Nilai tipikal
1153	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00379** VA/lb	Nilai tipikal
1154	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0127** VA/lb	Nilai tipikal
1155	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0255** VA/lb	Nilai tipikal
1156	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0412** VA/lb	Nilai tipikal
1157	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0593** VA/lb	Nilai tipikal
1158	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0796** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1159	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.102** VA/lb	Nilai tipikal
1160	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Nilai tipikal
1161	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.154** VA/lb	Nilai tipikal
1162	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.184** VA/lb	Nilai tipikal
1163	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.218** VA/lb	Nilai tipikal
1164	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.257** VA/lb	Nilai tipikal
1165	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.306** VA/lb	Nilai tipikal
1166	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.370** VA/lb	Nilai tipikal
1167	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.469** VA/lb	Nilai tipikal
1168	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.652** VA/lb	Nilai tipikal
1169	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Nilai tipikal
1170	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Nilai tipikal
1171	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.4** VA/lb	Nilai tipikal
1172	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00189** W/lb	Nilai tipikal
1173	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00183** W/lb	Nilai tipikal
1174	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00702** W/lb	Nilai tipikal
1175	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00707** W/lb	Nilai tipikal
1176	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Nilai tipikal
1177	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0153** W/lb	Nilai tipikal
1178	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0264** W/lb	Nilai tipikal
1179	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Nilai tipikal
1180	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Nilai tipikal
1181	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0400** W/lb	Nilai tipikal
1182	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0564** W/lb	Nilai tipikal
1183	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0568** W/lb	Nilai tipikal
1184	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0761** W/lb	Nilai tipikal
1185	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0753** W/lb	Nilai tipikal
1186	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0968** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1187	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0981** W/lb	Nilai tipikal
1188	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.121** W/lb	Nilai tipikal
1189	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.123** W/lb	Nilai tipikal
1190	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.151** W/lb	Nilai tipikal
1191	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.148** W/lb	Nilai tipikal
1192	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.179** W/lb	Nilai tipikal
1193	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.182** W/lb	Nilai tipikal
1194	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.217** W/lb	Nilai tipikal
1195	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.214** W/lb	Nilai tipikal
1196	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Nilai tipikal
1197	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.253** W/lb	Nilai tipikal
1198	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.298** W/lb	Nilai tipikal
1199	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.300** W/lb	Nilai tipikal
1200	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1201	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.354** W/lb	Nilai tipikal
1202	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.353** W/lb	Nilai tipikal
1203	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Nilai tipikal
1204	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.421** W/lb	Nilai tipikal
1205	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.418** W/lb	Nilai tipikal
1206	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1207	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.520** W/lb	Nilai tipikal
1208	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.518** W/lb	Nilai tipikal
1209	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.514** W/lb	Nilai tipikal
1210	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.680** W/lb	Nilai tipikal
1211	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.658** W/lb	Nilai tipikal
1212	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.770** W/lb	Nilai tipikal
1213	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.845** W/lb	Nilai tipikal
1214	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00424** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1215	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00472** VA/lb	Nilai tipikal
1216	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0141** VA/lb	Nilai tipikal
1217	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0154** VA/lb	Nilai tipikal
1218	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Nilai tipikal
1219	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** VA/lb	Nilai tipikal
1220	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0457** VA/lb	Nilai tipikal
1221	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0488** VA/lb	Nilai tipikal
1222	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Nilai tipikal
1223	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0699** VA/lb	Nilai tipikal
1224	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0937** VA/lb	Nilai tipikal
1225	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Nilai tipikal
1226	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Nilai tipikal
1227	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.120** VA/lb	Nilai tipikal
1228	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** VA/lb	Nilai tipikal
1229	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.149** VA/lb	Nilai tipikal
1230	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.181** VA/lb	Nilai tipikal
1231	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Nilai tipikal
1232	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.208** VA/lb	Nilai tipikal
1233	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.218** VA/lb	Nilai tipikal
1234	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Nilai tipikal
1235	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.248** VA/lb	Nilai tipikal
1236	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.294** VA/lb	Nilai tipikal
1237	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.306** VA/lb	Nilai tipikal
1238	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.365** VA/lb	Nilai tipikal
1239	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.351** VA/lb	Nilai tipikal
1240	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.424** VA/lb	Nilai tipikal
1241	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.437** VA/lb	Nilai tipikal
1242	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1243	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.533** VA/lb	Nilai tipikal
1244	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** VA/lb	Nilai tipikal
1245	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.726** VA/lb	Nilai tipikal
1246	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** VA/lb	Nilai tipikal
1247	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Nilai tipikal
1248	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.72** VA/lb	Nilai tipikal
1249	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.50** VA/lb	Nilai tipikal
1250	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.4** VA/lb	Nilai tipikal
1251	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**16.4** VA/lb	Nilai tipikal
1252	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Nilai tipikal
1253	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00719** W/lb	Nilai tipikal
1254	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0155** W/lb	Nilai tipikal
1255	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Nilai tipikal
1256	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Nilai tipikal
1257	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0565** W/lb	Nilai tipikal
1258	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0756** W/lb	Nilai tipikal
1259	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0976** W/lb	Nilai tipikal
1260	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.122** W/lb	Nilai tipikal
1261	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.150** W/lb	Nilai tipikal
1262	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.181** W/lb	Nilai tipikal
1263	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.216** W/lb	Nilai tipikal
1264	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Nilai tipikal
1265	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.299** W/lb	Nilai tipikal
1266	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1267	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.352** W/lb	Nilai tipikal
1268	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Nilai tipikal
1269	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.423** W/lb	Nilai tipikal
1270	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1271	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.527** W/lb	Nilai tipikal
1272	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.525** W/lb	Nilai tipikal
1273	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.688** W/lb	Nilai tipikal
1274	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.876** W/lb	Nilai tipikal
1275	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00378** VA/lb	Nilai tipikal
1276	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0125** VA/lb	Nilai tipikal
1277	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0249** VA/lb	Nilai tipikal
1278	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0403** VA/lb	Nilai tipikal
1279	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** VA/lb	Nilai tipikal
1280	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0786** VA/lb	Nilai tipikal
1281	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Nilai tipikal
1282	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Nilai tipikal
1283	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** VA/lb	Nilai tipikal
1284	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.186** VA/lb	Nilai tipikal
1285	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.221** VA/lb	Nilai tipikal
1286	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.262** VA/lb	Nilai tipikal
1287	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.310** VA/lb	Nilai tipikal
1288	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.371** VA/lb	Nilai tipikal
1289	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.459** VA/lb	Nilai tipikal
1290	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.613** VA/lb	Nilai tipikal
1291	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** VA/lb	Nilai tipikal
1292	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.90** VA/lb	Nilai tipikal
1293	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Nilai tipikal
1294	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Nilai tipikal
1295	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Nilai tipikal
1296	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0075** W/lb	Nilai tipikal
1297	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00757** W/lb	Nilai tipikal
1298	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1299	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0165** W/lb	Nilai tipikal
1300	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0286** W/lb	Nilai tipikal
1301	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Nilai tipikal
1302	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Nilai tipikal
1303	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Nilai tipikal
1304	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0617** W/lb	Nilai tipikal
1305	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0620** W/lb	Nilai tipikal
1306	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0833** W/lb	Nilai tipikal
1307	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0828** W/lb	Nilai tipikal
1308	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Nilai tipikal
1309	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Nilai tipikal
1310	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Nilai tipikal
1311	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.134** W/lb	Nilai tipikal
1312	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.165** W/lb	Nilai tipikal
1313	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Nilai tipikal
1314	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.199** W/lb	Nilai tipikal
1315	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Nilai tipikal
1316	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Nilai tipikal
1317	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.240** W/lb	Nilai tipikal
1318	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Nilai tipikal
1319	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** W/lb	Nilai tipikal
1320	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** W/lb	Nilai tipikal
1321	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.330** W/lb	Nilai tipikal
1322	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1323	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Nilai tipikal
1324	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Nilai tipikal
1325	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Nilai tipikal
1326	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.462** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1327	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.463** W/lb	Nilai tipikal
1328	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1329	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.563** W/lb	Nilai tipikal
1330	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Nilai tipikal
1331	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Nilai tipikal
1332	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.719** W/lb	Nilai tipikal
1333	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.717** W/lb	Nilai tipikal
1334	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.898** W/lb	Nilai tipikal
1335	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.895** W/lb	Nilai tipikal
1336	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00398** VA/lb	Nilai tipikal
1337	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00418** VA/lb	Nilai tipikal
1338	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0138** VA/lb	Nilai tipikal
1339	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Nilai tipikal
1340	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** VA/lb	Nilai tipikal
1341	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** VA/lb	Nilai tipikal
1342	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0448** VA/lb	Nilai tipikal
1343	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0447** VA/lb	Nilai tipikal
1344	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0652** VA/lb	Nilai tipikal
1345	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0650** VA/lb	Nilai tipikal
1346	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0882** VA/lb	Nilai tipikal
1347	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Nilai tipikal
1348	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Nilai tipikal
1349	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Nilai tipikal
1350	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.144** VA/lb	Nilai tipikal
1351	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** VA/lb	Nilai tipikal
1352	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** VA/lb	Nilai tipikal
1353	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.177** VA/lb	Nilai tipikal
1354	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1355	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Nilai tipikal
1356	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.259** VA/lb	Nilai tipikal
1357	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Nilai tipikal
1358	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Nilai tipikal
1359	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Nilai tipikal
1360	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Nilai tipikal
1361	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** VA/lb	Nilai tipikal
1362	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.452** VA/lb	Nilai tipikal
1363	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Nilai tipikal
1364	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Nilai tipikal
1365	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.572** VA/lb	Nilai tipikal
1366	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.783** VA/lb	Nilai tipikal
1367	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.788** VA/lb	Nilai tipikal
1368	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** VA/lb	Nilai tipikal
1369	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Nilai tipikal
1370	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.11** VA/lb	Nilai tipikal
1371	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.76** VA/lb	Nilai tipikal
1372	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Nilai tipikal
1373	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Nilai tipikal
1374	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00212** W/lb	Nilai tipikal
1375	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00789** W/lb	Nilai tipikal
1376	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0170** W/lb	Nilai tipikal
1377	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0293** W/lb	Nilai tipikal
1378	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0446** W/lb	Nilai tipikal
1379	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0631** W/lb	Nilai tipikal
1380	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0847** W/lb	Nilai tipikal
1381	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.109** W/lb	Nilai tipikal
1382	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1383	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.169** W/lb	Nilai tipikal
1384	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.204** W/lb	Nilai tipikal
1385	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.242** W/lb	Nilai tipikal
1386	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Nilai tipikal
1387	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.334** W/lb	Nilai tipikal
1388	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1389	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Nilai tipikal
1390	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Nilai tipikal
1391	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Nilai tipikal
1392	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1393	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.569** W/lb	Nilai tipikal
1394	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Nilai tipikal
1395	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.723** W/lb	Nilai tipikal
1396	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.899** W/lb	Nilai tipikal
1397	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00346** VA/lb	Nilai tipikal
1398	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Nilai tipikal
1399	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0233** VA/lb	Nilai tipikal
1400	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0383** VA/lb	Nilai tipikal
1401	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** VA/lb	Nilai tipikal
1402	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0770** VA/lb	Nilai tipikal
1403	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Nilai tipikal
1404	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.128** VA/lb	Nilai tipikal
1405	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Nilai tipikal
1406	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Nilai tipikal
1407	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** VA/lb	Nilai tipikal
1408	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Nilai tipikal
1409	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.327** VA/lb	Nilai tipikal
1410	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.396** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1411	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.498** VA/lb	Nilai tipikal
1412	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Nilai tipikal
1413	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** VA/lb	Nilai tipikal
1414	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.67** VA/lb	Nilai tipikal
1415	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Nilai tipikal
1416	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00251** W/lb	Nilai tipikal
1417	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00247** W/lb	Nilai tipikal
1418	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00921** W/lb	Nilai tipikal
1419	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Nilai tipikal
1420	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0199** W/lb	Nilai tipikal
1421	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0197** W/lb	Nilai tipikal
1422	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0338** W/lb	Nilai tipikal
1423	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0342** W/lb	Nilai tipikal
1424	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0518** W/lb	Nilai tipikal
1425	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0513** W/lb	Nilai tipikal
1426	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0728** W/lb	Nilai tipikal
1427	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0721** W/lb	Nilai tipikal
1428	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0971** W/lb	Nilai tipikal
1429	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0964** W/lb	Nilai tipikal
1430	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.125** W/lb	Nilai tipikal
1431	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.124** W/lb	Nilai tipikal
1432	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** W/lb	Nilai tipikal
1433	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.156** W/lb	Nilai tipikal
1434	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** W/lb	Nilai tipikal
1435	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.190** W/lb	Nilai tipikal
1436	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** W/lb	Nilai tipikal
1437	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.229** W/lb	Nilai tipikal
1438	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1439	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Nilai tipikal
1440	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.321** W/lb	Nilai tipikal
1441	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.322** W/lb	Nilai tipikal
1442	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.376** W/lb	Nilai tipikal
1443	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.375** W/lb	Nilai tipikal
1444	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1445	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Nilai tipikal
1446	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Nilai tipikal
1447	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.437** W/lb	Nilai tipikal
1448	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Nilai tipikal
1449	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.517** W/lb	Nilai tipikal
1450	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1451	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.627** W/lb	Nilai tipikal
1452	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.612** W/lb	Nilai tipikal
1453	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.625** W/lb	Nilai tipikal
1454	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.765** W/lb	Nilai tipikal
1455	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.776** W/lb	Nilai tipikal
1456	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.943** W/lb	Nilai tipikal
1457	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.921** W/lb	Nilai tipikal
1458	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00406** VA/lb	Nilai tipikal
1459	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00393** VA/lb	Nilai tipikal
1460	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Nilai tipikal
1461	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0132** VA/lb	Nilai tipikal
1462	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0270** VA/lb	Nilai tipikal
1463	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** VA/lb	Nilai tipikal
1464	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0443** VA/lb	Nilai tipikal
1465	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0440** VA/lb	Nilai tipikal
1466	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0648** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1467	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0651** VA/lb	Nilai tipikal
1468	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0889** VA/lb	Nilai tipikal
1469	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0893** VA/lb	Nilai tipikal
1470	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.117** VA/lb	Nilai tipikal
1471	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Nilai tipikal
1472	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.147** VA/lb	Nilai tipikal
1473	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.148** VA/lb	Nilai tipikal
1474	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** VA/lb	Nilai tipikal
1475	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.183** VA/lb	Nilai tipikal
1476	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.222** VA/lb	Nilai tipikal
1477	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** VA/lb	Nilai tipikal
1478	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.264** VA/lb	Nilai tipikal
1479	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** VA/lb	Nilai tipikal
1480	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** VA/lb	Nilai tipikal
1481	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** VA/lb	Nilai tipikal
1482	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.379** VA/lb	Nilai tipikal
1483	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Nilai tipikal
1484	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.444** VA/lb	Nilai tipikal
1485	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Nilai tipikal
1486	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.544** VA/lb	Nilai tipikal
1487	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.571** VA/lb	Nilai tipikal
1488	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.713** VA/lb	Nilai tipikal
1489	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.761** VA/lb	Nilai tipikal
1490	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** VA/lb	Nilai tipikal
1491	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.38** VA/lb	Nilai tipikal
1492	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Nilai tipikal
1493	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.16** VA/lb	Nilai tipikal
1494	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.2** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1495	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.4** VA/lb	Nilai tipikal
1496	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00261** W/lb	Nilai tipikal
1497	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00956** W/lb	Nilai tipikal
1498	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Nilai tipikal
1499	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0350** W/lb	Nilai tipikal
1500	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Nilai tipikal
1501	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0741** W/lb	Nilai tipikal
1502	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0988** W/lb	Nilai tipikal
1503	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Nilai tipikal
1504	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Nilai tipikal
1505	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.194** W/lb	Nilai tipikal
1506	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.233** W/lb	Nilai tipikal
1507	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.276** W/lb	Nilai tipikal
1508	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.324** W/lb	Nilai tipikal
1509	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.378** W/lb	Nilai tipikal
1510	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1511	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.439** W/lb	Nilai tipikal
1512	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Nilai tipikal
1513	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Nilai tipikal
1514	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Nilai maksimum terjamin
1515	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.614** W/lb	Nilai tipikal
1516	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.611** W/lb	Nilai tipikal
1517	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Nilai tipikal
1518	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.953** W/lb	Nilai tipikal
1519	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00367** VA/lb	Nilai tipikal
1520	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** VA/lb	Nilai tipikal
1521	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0253** VA/lb	Nilai tipikal
1522	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0418** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1523	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0618** VA/lb	Nilai tipikal
1524	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0850** VA/lb	Nilai tipikal
1525	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.112** VA/lb	Nilai tipikal
1526	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.141** VA/lb	Nilai tipikal
1527	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Nilai tipikal
1528	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.212** VA/lb	Nilai tipikal
1529	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.254** VA/lb	Nilai tipikal
1530	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.300** VA/lb	Nilai tipikal
1531	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.354** VA/lb	Nilai tipikal
1532	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.420** VA/lb	Nilai tipikal
1533	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.509** VA/lb	Nilai tipikal
1534	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.658** VA/lb	Nilai tipikal
1535	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.04** VA/lb	Nilai tipikal
1536	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.04** VA/lb	Nilai tipikal
1537	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.8** VA/lb	Nilai tipikal
1538	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00269** W/kg	Nilai tipikal
1539	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01022** W/kg	Nilai tipikal
1540	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0223** W/kg	Nilai tipikal
1541	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0394** W/kg	Nilai tipikal
1542	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0609** W/kg	Nilai tipikal
1543	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0864** W/kg	Nilai tipikal
1544	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1160** W/kg	Nilai tipikal
1545	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1500** W/kg	Nilai tipikal
1546	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1883** W/kg	Nilai tipikal
1547	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.232** W/kg	Nilai tipikal
1548	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.280** W/kg	Nilai tipikal
1549	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.334** W/kg	Nilai tipikal
1550	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.394** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1551	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.460** W/kg	Nilai tipikal
1552	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.536** W/kg	Nilai tipikal
1553	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Nilai tipikal
1554	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.619** W/kg	Nilai tipikal
1555	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1556	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
1557	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.730** W/kg	Nilai tipikal
1558	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.893** W/kg	Nilai tipikal
1559	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.242** W/kg	Nilai tipikal
1560	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00314** W/kg	Nilai tipikal
1561	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01202** W/kg	Nilai tipikal
1562	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0264** W/kg	Nilai tipikal
1563	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0462** W/kg	Nilai tipikal
1564	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0712** W/kg	Nilai tipikal
1565	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1010** W/kg	Nilai tipikal
1566	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1359** W/kg	Nilai tipikal
1567	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1761** W/kg	Nilai tipikal
1568	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.2220** W/kg	Nilai tipikal
1569	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1 T (B)	**0.273** W/kg	Nilai tipikal
1570	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.330** W/kg	Nilai tipikal
1571	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.393** W/kg	Nilai tipikal
1572	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.462** W/kg	Nilai tipikal
1573	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** W/kg	Nilai tipikal
1574	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.619** W/kg	Nilai tipikal
1575	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Nilai tipikal
1576	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** W/kg	Nilai tipikal
1577	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1578	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1579	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
1580	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.007** W/kg	Nilai tipikal
1581	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.362** W/kg	Nilai tipikal
1582	**23JG110** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
1583	**23JG110** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1584	**23JG110** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai tipikal
1585	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Nilai tipikal
1586	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1587	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
1588	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
1589	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1590	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
1591	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
1592	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1593	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
1594	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Nilai tipikal
1595	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1596	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
1597	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Nilai tipikal
1598	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1599	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
1600	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Nilai tipikal
1601	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1602	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
1603	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Nilai tipikal
1604	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1605	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai tipikal
1606	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1607	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1608	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
1609	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Nilai tipikal
1610	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1611	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Nilai tipikal
1612	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Nilai tipikal
1613	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1614	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
1615	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Nilai tipikal
1616	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1617	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
1618	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Nilai tipikal
1619	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1620	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
1621	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Nilai tipikal
1622	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1623	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Nilai tipikal
1624	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Nilai tipikal
1625	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1626	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
1627	**27JG120** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
1628	**27JG120** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1629	**27JG120** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Nilai tipikal
1630	**27JG130** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
1631	**27JG130** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1632	**27JG130** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Nilai tipikal
1633	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Nilai tipikal
1634	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1635	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
1636	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
1637	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1638	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Nilai tipikal
1639	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
1640	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1641	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
1642	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai tipikal
1643	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1644	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Nilai tipikal
1645	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
1646	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1647	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
1648	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Nilai tipikal
1649	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1650	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
1651	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Nilai tipikal
1652	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1653	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
1654	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Nilai tipikal
1655	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1656	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
1657	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Nilai tipikal
1658	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1659	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
1660	**30JG120** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
1661	**30JG120** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1662	**30JG120** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1663	**30JG130** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai tipikal
1664	**30JG130** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1665	**30JG130** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Nilai tipikal
1666	**30JG140** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
1667	**30JG140** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1668	**30JG140** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Nilai tipikal
1669	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
1670	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1671	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Nilai tipikal
1672	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
1673	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1674	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
1675	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
1676	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1677	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Nilai tipikal
1678	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
1679	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1680	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
1681	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Nilai tipikal
1682	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1683	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Nilai tipikal
1684	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
1685	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1686	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai tipikal
1687	**35JG135** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
1688	**35JG135** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1689	**35JG135** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.33** W/kg	Nilai tipikal
1690	**35JG145** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1691	**35JG145** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1692	**35JG145** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Nilai tipikal
1693	**35JG155** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Nilai tipikal
1694	**35JG155** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1695	**35JG155** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Nilai tipikal
1696	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Nilai tipikal
1697	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1698	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Nilai tipikal
1699	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
1700	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1701	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Nilai tipikal
1702	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
1703	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1704	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Nilai tipikal
1705	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
1706	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1707	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Nilai tipikal
1708	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
1709	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1710	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai tipikal
1711	**M-0H** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1712	**M-0H** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Nilai tipikal
1713	**M-0H** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1714	**M-0H** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
1715	**M-0H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1716	**M-0H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Nilai tipikal
1717	**M-0H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1718	**M-0H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1719	**M-0H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1720	**M-0H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
1721	**M-0H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1722	**M-0H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Nilai tipikal
1723	**M-1H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1724	**M-1H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
1725	**M-1H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1726	**M-1H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Nilai tipikal
1727	**M-1H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1728	**M-1H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
1729	**M-1H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1730	**M-1H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
1731	**M-1H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1732	**M-1H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Nilai tipikal
1733	**M-1H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1734	**M-1H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Nilai tipikal
1735	**M-2H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1736	**M-2H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
1737	**M-2H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1738	**M-2H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Nilai tipikal
1739	**M-2H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1740	**M-2H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
1741	**M-2H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1742	**M-2H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai tipikal
1743	**M-3** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1744	**M-3** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
1745	**M-3** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1746	**M-3** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1747	**M-3** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1748	**M-3** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
1749	**M-3** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1750	**M-3** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Nilai tipikal
1751	**M-3H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1752	**M-3H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
1753	**M-3H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1754	**M-3H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Nilai tipikal
1755	**M-4** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1756	**M-4** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Nilai tipikal
1757	**M-4** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1758	**M-4** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Nilai tipikal
1759	**M-4** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1760	**M-4** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai tipikal
1761	**M-4** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1762	**M-4** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Nilai tipikal
1763	**M-5** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1764	**M-5** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
1765	**M-5** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1766	**M-5** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Nilai tipikal
1767	**M-5** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1768	**M-5** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
1769	**M-5** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1770	**M-5** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Nilai tipikal
1771	**M-6** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1772	**M-6** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Nilai tipikal
1773	**M-6** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.57** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1774	**M-6** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1775	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.47** W/kg	Nilai tipikal
1776	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.65** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1777	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
1778	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.50** W/kg	Nilai tipikal
1779	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1780	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
1781	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	Nilai tipikal
1782	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1783	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.71** W/kg	Nilai tipikal
1784	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.51** W/kg	Nilai tipikal
1785	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1786	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.69** W/kg	Nilai tipikal
1787	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Nilai tipikal
1788	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1789	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
1790	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	Nilai tipikal
1791	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1792	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.79** W/kg	Nilai tipikal
1793	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Nilai tipikal
1794	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1795	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.82** W/kg	Nilai tipikal
1796	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Nilai tipikal
1797	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1798	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Nilai tipikal
1799	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	Nilai tipikal
1800	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1801	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
1802	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1803	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1804	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.72** W/kg	Nilai tipikal
1805	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	Nilai tipikal
1806	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1807	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
1808	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Nilai tipikal
1809	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1810	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
1811	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Nilai tipikal
1812	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1813	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
1814	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Nilai tipikal
1815	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1816	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
1817	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	Nilai tipikal
1818	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1819	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
1820	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Nilai tipikal
1821	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1822	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
1823	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Nilai tipikal
1824	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1825	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
1826	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
1827	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1828	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
1829	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Nilai tipikal
1830	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1831	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
1832	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	Nilai tipikal
1833	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1834	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Nilai tipikal
1835	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
1836	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1837	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
1838	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Nilai tipikal
1839	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1840	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Nilai tipikal
1841	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
1842	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1843	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Nilai tipikal
1844	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Nilai tipikal
1845	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1846	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
1847	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	Nilai tipikal
1848	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1849	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
1850	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
1851	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1852	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
1853	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
1854	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1855	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Nilai tipikal
1856	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
1857	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1858	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1859	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
1860	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1861	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
1862	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Nilai tipikal
1863	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1864	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
1865	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Nilai tipikal
1866	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1867	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Nilai tipikal
1868	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Nilai tipikal
1869	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1870	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Nilai tipikal
1871	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
1872	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1873	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Nilai tipikal
1874	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Nilai tipikal
1875	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1876	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
1877	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
1878	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1879	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
1880	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
1881	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1882	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Nilai tipikal
1883	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
1884	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1885	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
1886	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1887	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1888	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Nilai tipikal
1889	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Nilai tipikal
1890	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1891	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Nilai tipikal
1892	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
1893	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1894	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Nilai tipikal
1895	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
1896	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1897	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Nilai tipikal
1898	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
1899	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1900	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Nilai tipikal
1901	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
1902	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1903	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
1904	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
1905	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1906	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** W/kg	Nilai tipikal
1907	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
1908	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1909	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Nilai tipikal
1910	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
1911	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1912	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
1913	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Nilai tipikal
1914	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1915	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
1916	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
1917	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1918	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
1919	**M-1** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1920	**M-1** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Nilai tipikal
1921	**M-1** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.02** W/kg	Nilai tipikal
1922	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
1923	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1924	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Nilai tipikal
1925	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
1926	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1927	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Nilai tipikal
1928	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
1929	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1930	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Nilai tipikal
1931	**M-2** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1932	**M-2** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
1933	**M-2** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
1934	**M-3** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1935	**M-3** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
1936	**M-3** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
1937	**M-3** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1938	**M-3** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Nilai tipikal
1939	**M-3** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Nilai tipikal
1940	**M-3** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1941	**M-3** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
1942	**M-3** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1943	**M-4** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1944	**M-4** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
1945	**M-4** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Nilai tipikal
1946	**M-4** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1947	**M-4** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Nilai tipikal
1948	**M-4** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Nilai tipikal
1949	**M-5** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1950	**M-5** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
1951	**M-5** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Nilai tipikal
1952	**M-5** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1953	**M-5** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.96** W/kg	Nilai tipikal
1954	**M-5** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Nilai tipikal
1955	**M-6** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.11** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1956	**M-6** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
1957	**M-6** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Nilai tipikal
1958	**M100-23P** NLMK	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1959	**M100-23P** NLMK	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
1960	**M100-27P** NLMK	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1961	**M100-27P** NLMK	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.99** W/kg	Nilai tipikal
1962	**M105-30P** NLMK	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1963	**M105-30P** NLMK	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.04** W/kg	Nilai tipikal
1964	**M110-23S** NLMK	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1965	**M110-23S** NLMK	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.03** W/kg	Nilai tipikal
1966	**M110-27P** NLMK	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1967	**M110-27P** NLMK	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
1968	**M110-30P** NLMK	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1969	**M110-30P** NLMK	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
1970	**M120-27S** NLMK	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1971	**M120-27S** NLMK	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.13** W/kg	Nilai tipikal
1972	**M120-30S** NLMK	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1973	**M120-30S** NLMK	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
1974	**M130-30S** NLMK	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1975	**M130-30S** NLMK	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.26** W/kg	Nilai tipikal
1976	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1977	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
1978	**M95-23P** NLMK	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1979	**M95-23P** NLMK	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
1980	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1981	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.945** W/kg	Nilai tipikal
1982	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1983	**T100-23D** NLMK	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1984	**T100-27D** NLMK	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1985	**T105-27S** NLMK	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
1986	**T105-27S** NLMK	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.02** W/kg	Nilai tipikal
1987	**T105-30D** NLMK	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1988	**T110-23S** NLMK	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1989	**T110-27S** NLMK	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1990	**T111-30S** NLMK	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.11** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1991	**T120-27S** NLMK	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1992	**T120-30S** NLMK	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1993	**T130-30S** NLMK	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1994	**T95-23D** NLMK	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1995	**T95-27D** NLMK	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1996	**23PH085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Nilai tipikal
1997	**23PH085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
1998	**23PH085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
1999	**23PH090** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
2000	**23PH090** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2001	**23PH090** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
2002	**23PH095** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Nilai tipikal
2003	**23PH095** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2004	**23PH095** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
2005	**23PHD080** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Nilai tipikal
2006	**23PHD080** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2007	**23PHD080** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
2008	**23PHD085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	Nilai tipikal
2009	**23PHD085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2010	**23PHD085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
2011	**23PHD090** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Nilai tipikal
2012	**23PHD090** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2013	**23PHD090** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
2014	**23PHE080** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Nilai tipikal
2015	**23PHE080** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2016	**23PHE080** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
2017	**23PHE085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Nilai tipikal
2018	**23PHE085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2019	**23PHE085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
2020	**27PG130** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Nilai tipikal
2021	**27PG130** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2022	**27PG130** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Nilai tipikal
2023	**27PH095** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
2024	**27PH095** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2025	**27PH095** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
2026	**27PH100** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Nilai tipikal
2027	**27PH100** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2028	**27PH100** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Nilai tipikal
2029	**27PHD085** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Nilai tipikal
2030	**27PHD085** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2031	**27PHD085** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
2032	**27PHD090** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
2033	**27PHD090** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2034	**27PHD090** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
2035	**27PHD095** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
2036	**27PHD095** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2037	**27PHD095** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2038	**30PG120** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
2039	**30PG120** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2040	**30PG120** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Nilai tipikal
2041	**30PG130** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.87** W/kg	Nilai tipikal
2042	**30PG130** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2043	**30PG130** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Nilai tipikal
2044	**30PH100** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
2045	**30PH100** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2046	**30PH100** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Nilai tipikal
2047	**30PH105** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
2048	**30PH105** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2049	**30PH105** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
2050	**30PHD095** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
2051	**30PHD095** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2052	**30PHD095** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
2053	**30PHD100** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
2054	**30PHD100** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2055	**30PHD100** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
2056	**35PG145** POSCO	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
2057	**35PG145** POSCO	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2058	**35PG145** POSCO	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Nilai tipikal
2059	**35PG155** POSCO	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
2060	**35PG155** POSCO	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2061	**35PG155** POSCO	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Nilai tipikal
2062	**15SQH085** Shougang	0.15	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.60** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2063	**15SQH085** Shougang	0.15	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.82** W/kg	Nilai tipikal
2064	**18SQG075** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.55** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2065	**18SQG075** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2066	**18SQG075** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
2067	**18SQG080** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.58** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2068	**18SQG080** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2069	**18SQG080** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.79** W/kg	Nilai tipikal
2070	**18SQG085** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.61** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2071	**18SQG085** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2072	**18SQG085** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
2073	**18SQG090** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.64** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2074	**18SQG090** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2075	**18SQG090** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.87** W/kg	Nilai tipikal
2076	**18SQGD060** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.44** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2077	**18SQGD060** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.60** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2078	**18SQGD060** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.59** W/kg	Nilai tipikal
2079	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.44** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2080	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.59** W/kg	Nilai tipikal
2081	**18SQGD065** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.46** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2082	**18SQGD065** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.65** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2083	**18SQGD065** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.64** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2084	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.46** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2085	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
2086	**18SQGD070** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.49** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2087	**18SQGD070** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.70** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2088	**18SQGD070** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
2089	**18SQGD075** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.52** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2090	**18SQGD075** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2091	**18SQGD075** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
2092	**18SQH085** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.61** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2093	**18SQH085** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
2094	**20SQG075** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.56** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2095	**20SQG075** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2096	**20SQG075** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
2097	**20SQG080** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.59** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2098	**20SQG080** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2099	**20SQG080** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.79** W/kg	Nilai tipikal
2100	**20SQG085** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.61** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2101	**20SQG085** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2102	**20SQG085** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.83** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2103	**20SQG090** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.63** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2104	**20SQG090** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2105	**20SQG090** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.87** W/kg	Nilai tipikal
2106	**20SQG095** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.65** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2107	**20SQG095** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2108	**20SQG095** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.92** W/kg	Nilai tipikal
2109	**20SQGD060** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.44** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2110	**20SQGD060** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.60** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2111	**20SQGD060** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.59** W/kg	Nilai tipikal
2112	**20SQGD065** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.48** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2113	**20SQGD065** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.65** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2114	**20SQGD065** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
2115	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.48** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2116	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
2117	**20SQGD070** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.50** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2118	**20SQGD070** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.70** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2119	**20SQGD070** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
2120	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.50** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2121	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.68** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2122	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.50** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2123	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
2124	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.50** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2125	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
2126	**20SQGD075** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.52** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2127	**20SQGD075** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2128	**20SQGD075** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.72** W/kg	Nilai tipikal
2129	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.52** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2130	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.72** W/kg	Nilai tipikal
2131	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.52** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2132	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.72** W/kg	Nilai tipikal
2133	**20SQGD080** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.55** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2134	**20SQGD080** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2135	**20SQGD080** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
2136	**20SQH085** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.61** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2137	**20SQH085** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
2138	**23SQG080** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.60** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2139	**23SQG080** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2140	**23SQG080** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2141	**23SQG085** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.62** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2142	**23SQG085** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2143	**23SQG085** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
2144	**23SQG090** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.64** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2145	**23SQG090** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2146	**23SQG090** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
2147	**23SQG095** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.66** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2148	**23SQG095** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2149	**23SQG095** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
2150	**23SQG100** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.67** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2151	**23SQG100** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2152	**23SQG100** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.92** W/kg	Nilai tipikal
2153	**23SQGD070** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.53** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2154	**23SQGD070** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.70** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2155	**23SQGD070** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
2156	**23SQGD075** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.55** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2157	**23SQGD075** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2158	**23SQGD075** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
2159	**23SQGD080** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.56** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2160	**23SQGD080** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2161	**23SQGD080** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
2162	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.56** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2163	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
2164	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.56** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2165	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
2166	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.57** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2167	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
2168	**23SQGD085** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.59** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2169	**23SQGD085** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2170	**23SQGD085** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
2171	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.59** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2172	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
2173	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.59** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2174	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
2175	**23SQGD090** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.62** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2176	**23SQGD090** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2177	**23SQGD090** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
2178	**23SQH090** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.64** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2179	**23SQH090** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
2180	**27SQG090** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.67** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2181	**27SQG090** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2182	**27SQG090** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
2183	**27SQG095** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.68** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2184	**27SQG095** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2185	**27SQG095** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.92** W/kg	Nilai tipikal
2186	**27SQG100** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.69** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2187	**27SQG100** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2188	**27SQG100** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
2189	**27SQG110** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.70** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2190	**27SQG110** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2191	**27SQG110** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai tipikal
2192	**27SQGD080** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.61** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2193	**27SQGD080** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2194	**27SQGD080** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
2195	**27SQGD085** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.62** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2196	**27SQGD085** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2197	**27SQGD085** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.83** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2198	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.62** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2199	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
2200	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.62** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2201	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
2202	**27SQGD090** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.62** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2203	**27SQGD090** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2204	**27SQGD090** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
2205	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.62** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2206	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
2207	**27SQGD095** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.64** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2208	**27SQGD095** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2209	**27SQGD095** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
2210	**30SQG095** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.72** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2211	**30SQG095** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2212	**30SQG095** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
2213	**30SQG100** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.73** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2214	**30SQG100** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2215	**30SQG100** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
2216	**30SQG105** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.74** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2217	**30SQG105** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2218	**30SQG105** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai tipikal
2219	**30SQG120** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.77** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2220	**30SQG120** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2221	**30SQG120** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.04** W/kg	Nilai tipikal
2222	**30SQGD090** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.67** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2223	**30SQGD090** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2224	**30SQGD090** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
2225	**30SQGD095** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.69** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2226	**30SQGD095** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2227	**30SQGD095** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
2228	**30SQGD100** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.71** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2229	**30SQGD100** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2230	**30SQGD100** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
2231	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.71** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2232	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
2233	**30SQGD105** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.73** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2234	**30SQGD105** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2235	**30SQGD105** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.98** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2236	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.63** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2237	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.62** W/kg	Nilai tipikal
2238	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2239	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
2240	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.64** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2241	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.63** W/kg	Nilai tipikal
2242	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2243	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
2244	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.67** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2245	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
2246	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2247	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
2248	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.74** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2249	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
2250	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2251	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.03** W/kg	Nilai tipikal
2252	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.77** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2253	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
2254	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.07** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2255	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.05** W/kg	Nilai tipikal
2256	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.74** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2257	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
2258	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2259	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
2260	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.78** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2261	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
2262	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2263	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
2264	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.78** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2265	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
2266	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.14** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2267	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
2268	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.82** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2269	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
2270	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.17** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2271	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.15** W/kg	Nilai tipikal
2272	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.77** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2273	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2274	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2275	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.14** W/kg	Nilai tipikal
2276	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2277	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
2278	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2279	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.18** W/kg	Nilai tipikal
2280	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.84** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2281	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
2282	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.22** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2283	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.19** W/kg	Nilai tipikal
2284	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2285	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
2286	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2287	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.23** W/kg	Nilai tipikal
2288	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2289	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
2290	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2291	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.24** W/kg	Nilai tipikal
2292	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.93** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2293	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.92** W/kg	Nilai tipikal
2294	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2295	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.25** W/kg	Nilai tipikal
2296	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.96** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2297	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
2298	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.40** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2299	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.34** W/kg	Nilai tipikal
2300	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.58** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2301	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.57** W/kg	Nilai tipikal
2302	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2303	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
2304	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.60** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2305	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.59** W/kg	Nilai tipikal
2306	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2307	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
2308	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.62** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2309	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.61** W/kg	Nilai tipikal
2310	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2311	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.88** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2312	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.64** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2313	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.63** W/kg	Nilai tipikal
2314	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2315	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
2316	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.67** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2317	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
2318	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2319	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
2320	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.76** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2321	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
2322	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2323	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.04** W/kg	Nilai tipikal
2324	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2325	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2326	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2327	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2328	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2329	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2330	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2331	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2332	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2333	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2334	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2335	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2336	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.15** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2337	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2338	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.35** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2339	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.70** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2340	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.70** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2341	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2342	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2343	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.78** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2344	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2345	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2346	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2347	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2348	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2349	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2350	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2351	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2352	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2353	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2354	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2355	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2356	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Rugi inti spesifik	50 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Karakteristik pada 60 Hz

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2357	**H100-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2358	**H100-30** Aperam	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2359	**H105-30** Aperam	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.38** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2360	**H110-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.45** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2361	**H110-30** Aperam	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.46** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2362	**H120-30** Aperam	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.58** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2363	**L080-23** Aperam	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2364	**L085-23** Aperam	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.12** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2365	**L085-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.12** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2366	**L090-23** Aperam	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.18** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2367	**L090-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.18** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2368	**L095-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2369	**L100-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2370	**R120-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.58** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2371	**R130-27** Aperam	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.68** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2372	**R130-30** Aperam	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.71** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2373	**R140-30** Aperam	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.83** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2374	**18QG080** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
2375	**18QG080** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai tipikal
2376	**18QG085** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Nilai tipikal
2377	**18QG085** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
2378	**18QG095** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
2379	**18QG095** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai tipikal
2380	**18RK065** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
2381	**18RK065** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
2382	**18RK070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai tipikal
2383	**18RK070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
2384	**18RK075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Nilai tipikal
2385	**18RK075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
2386	**18RK085** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
2387	**18RK085** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Nilai tipikal
2388	**20QG080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
2389	**20QG080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Nilai tipikal
2390	**20QG085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
2391	**20QG085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Nilai tipikal
2392	**20QG095** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2393	**20QG095** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai tipikal
2394	**20RK070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
2395	**20RK070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
2396	**20RK075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
2397	**20RK075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
2398	**20RK085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
2399	**20RK085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
2400	**23Q110** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
2401	**23Q110** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Nilai tipikal
2402	**23QG085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
2403	**23QG085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Nilai tipikal
2404	**23QG090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
2405	**23QG090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai tipikal
2406	**23QG095** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Nilai tipikal
2407	**23QG095** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Nilai tipikal
2408	**23QG100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
2409	**23QG100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Nilai tipikal
2410	**23RK075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
2411	**23RK075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
2412	**23RK080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
2413	**23RK080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Nilai tipikal
2414	**23RK085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
2415	**23RK085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Nilai tipikal
2416	**23RK090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
2417	**23RK090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Nilai tipikal
2418	**23RK100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
2419	**23RK100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Nilai tipikal
2420	**27Q120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2421	**27Q120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Nilai tipikal
2422	**27QG090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai tipikal
2423	**27QG090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Nilai tipikal
2424	**27QG095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
2425	**27QG095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Nilai tipikal
2426	**27QG100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Nilai tipikal
2427	**27QG100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai tipikal
2428	**27QG120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Nilai tipikal
2429	**27QG120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Nilai tipikal
2430	**27RK085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
2431	**27RK085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Nilai tipikal
2432	**27RK090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Nilai tipikal
2433	**27RK090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Nilai tipikal
2434	**27RK095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
2435	**27RK095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Nilai tipikal
2436	**27RK100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
2437	**27RK100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai tipikal
2438	**30Q120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Nilai tipikal
2439	**30Q120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Nilai tipikal
2440	**30Q130** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
2441	**30Q130** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Nilai tipikal
2442	**30QG100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
2443	**30QG100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Nilai tipikal
2444	**30QG105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Nilai tipikal
2445	**30QG105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Nilai tipikal
2446	**30QG120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai tipikal
2447	**30QG120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Nilai tipikal
2448	**30RK095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2449	**30RK095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Nilai tipikal
2450	**30RK100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
2451	**30RK100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Nilai tipikal
2452	**30RK105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Nilai tipikal
2453	**30RK105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Nilai tipikal
2454	**35Q145** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	Nilai tipikal
2455	**35Q145** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Nilai tipikal
2456	**35Q155** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Nilai tipikal
2457	**35Q155** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Nilai tipikal
2458	**35QG135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Nilai tipikal
2459	**35QG135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Nilai tipikal
2460	**B18P070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2461	**B18P070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
2462	**B18P070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2463	**B18P070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
2464	**B18P075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2465	**B18P075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
2466	**B18P075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2467	**B18P075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Nilai tipikal
2468	**B18P080** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2469	**B18P080** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
2470	**B18P080** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2471	**B18P080** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Nilai tipikal
2472	**B18P085** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2473	**B18P085** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2474	**B18R055** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2475	**B18R055** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Nilai tipikal
2476	**B18R055** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2477	**B18R055** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
2478	**B18R060** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2479	**B18R060** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Nilai tipikal
2480	**B18R060** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2481	**B18R060** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
2482	**B18R065** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2483	**B18R065** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Nilai tipikal
2484	**B18R065** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2485	**B18R065** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
2486	**B18R070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2487	**B18R070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Nilai tipikal
2488	**B18R070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2489	**B18R070** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
2490	**B18R075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2491	**B18R075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
2492	**B18R075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2493	**B18R075** Baosteel	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Nilai tipikal
2494	**B20HS075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2495	**B20HS075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2496	**B20HS080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2497	**B20HS080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2498	**B20HS085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2499	**B20HS085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2500	**B20P075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2501	**B20P075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
2502	**B20P075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2503	**B20P075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
2504	**B20P080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2505	**B20P080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
2506	**B20P080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2507	**B20P080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Nilai tipikal
2508	**B20P085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2509	**B20P085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
2510	**B20P085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2511	**B20P085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
2512	**B20PD080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2513	**B20PD080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2514	**B20R060** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2515	**B20R060** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Nilai tipikal
2516	**B20R060** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2517	**B20R060** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
2518	**B20R065** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2519	**B20R065** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Nilai tipikal
2520	**B20R065** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2521	**B20R065** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Nilai tipikal
2522	**B20R070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2523	**B20R070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Nilai tipikal
2524	**B20R070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2525	**B20R070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
2526	**B20R075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2527	**B20R075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
2528	**B20R075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2529	**B20R075** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
2530	**B20R080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2531	**B20R080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Nilai tipikal
2532	**B20R080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2533	**B20R080** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Nilai tipikal
2534	**B20R085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2535	**B20R085** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2536	**B20RD065** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2537	**B20RD065** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2538	**B20RD070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2539	**B20RD070** Baosteel	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2540	**B23G110** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2541	**B23G110** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
2542	**B23G110** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2543	**B23G110** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Nilai tipikal
2544	**B23HS075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2545	**B23HS075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
2546	**B23HS075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2547	**B23HS075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
2548	**B23HS080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2549	**B23HS080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
2550	**B23HS080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2551	**B23HS080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Nilai tipikal
2552	**B23HS085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2553	**B23HS085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
2554	**B23HS085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2555	**B23HS085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
2556	**B23HS090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2557	**B23HS090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
2558	**B23HS090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2559	**B23HS090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Nilai tipikal
2560	**B23P080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2561	**B23P080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
2562	**B23P080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2563	**B23P080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Nilai tipikal
2564	**B23P085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2565	**B23P085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
2566	**B23P085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2567	**B23P085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Nilai tipikal
2568	**B23P090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2569	**B23P090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
2570	**B23P090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2571	**B23P090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Nilai tipikal
2572	**B23P095** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2573	**B23P095** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Nilai tipikal
2574	**B23P095** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2575	**B23P095** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Nilai tipikal
2576	**B23P100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2577	**B23P100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
2578	**B23P100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2579	**B23P100** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Nilai tipikal
2580	**B23PD085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2581	**B23PD085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2582	**B23PD090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2583	**B23PD090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2584	**B23R070** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2585	**B23R070** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Nilai tipikal
2586	**B23R070** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2587	**B23R070** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
2588	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2589	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2590	**B23R075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2591	**B23R075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
2592	**B23R075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2593	**B23R075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
2594	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2595	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
2596	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2597	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
2598	**B23R080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2599	**B23R080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
2600	**B23R080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2601	**B23R080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
2602	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2603	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
2604	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2605	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
2606	**B23R085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2607	**B23R085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
2608	**B23R085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2609	**B23R085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Nilai tipikal
2610	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2611	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
2612	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2613	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Nilai tipikal
2614	**B23R090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2615	**B23R090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
2616	**B23R090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2617	**B23R090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Nilai tipikal
2618	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2619	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2620	**B23RD070** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2621	**B23RD070** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2622	**B23RD075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2623	**B23RD075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
2624	**B23RD075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2625	**B23RD075** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
2626	**B23RD080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2627	**B23RD080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
2628	**B23RD080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2629	**B23RD080** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
2630	**B23RD085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2631	**B23RD085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
2632	**B23RD085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2633	**B23RD085** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
2634	**B23RD090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2635	**B23RD090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
2636	**B23RD090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2637	**B23RD090** Baosteel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
2638	**B27G120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2639	**B27G120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Nilai tipikal
2640	**B27G120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2641	**B27G120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Nilai tipikal
2642	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2643	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2644	**B27P085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2645	**B27P085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
2646	**B27P085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2647	**B27P085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
2648	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2649	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2650	**B27P090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2651	**B27P090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
2652	**B27P090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2653	**B27P090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Nilai tipikal
2654	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2655	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2656	**B27P095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2657	**B27P095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
2658	**B27P095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2659	**B27P095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Nilai tipikal
2660	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2661	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2662	**B27P100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2663	**B27P100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Nilai tipikal
2664	**B27P100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2665	**B27P100** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Nilai tipikal
2666	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2667	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
2668	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2669	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Nilai tipikal
2670	**B27P110** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2671	**B27P110** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
2672	**B27P110** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2673	**B27P110** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Nilai tipikal
2674	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2675	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2676	**B27P120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2677	**B27P120** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2678	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2679	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2680	**B27R080** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2681	**B27R080** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
2682	**B27R080** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2683	**B27R080** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Nilai tipikal
2684	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2685	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2686	**B27R085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2687	**B27R085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Nilai tipikal
2688	**B27R085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2689	**B27R085** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
2690	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2691	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2692	**B27R090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2693	**B27R090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Nilai tipikal
2694	**B27R090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2695	**B27R090** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Nilai tipikal
2696	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2697	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
2698	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2699	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
2700	**B27R095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2701	**B27R095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
2702	**B27R095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2703	**B27R095** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Nilai tipikal
2704	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2705	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
2706	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2707	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Nilai tipikal
2708	**B30G120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2709	**B30G120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Nilai tipikal
2710	**B30G120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2711	**B30G120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	Nilai tipikal
2712	**B30G130** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2713	**B30G130** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
2714	**B30G130** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2715	**B30G130** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	Nilai tipikal
2716	**B30P090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2717	**B30P090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
2718	**B30P090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2719	**B30P090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Nilai tipikal
2720	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2721	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2722	**B30P095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2723	**B30P095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
2724	**B30P095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2725	**B30P095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai tipikal
2726	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2727	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2728	**B30P100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2729	**B30P100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
2730	**B30P100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2731	**B30P100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Nilai tipikal
2732	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2733	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
2734	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2735	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Nilai tipikal
2736	**B30P105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2737	**B30P105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Nilai tipikal
2738	**B30P105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2739	**B30P105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Nilai tipikal
2740	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2741	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
2742	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2743	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Nilai tipikal
2744	**B30P120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2745	**B30P120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
2746	**B30P120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2747	**B30P120** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Nilai tipikal
2748	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2749	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Nilai tipikal
2750	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2751	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Nilai tipikal
2752	**B30R090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2753	**B30R090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
2754	**B30R090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2755	**B30R090** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Nilai tipikal
2756	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2757	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2758	**B30R095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2759	**B30R095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
2760	**B30R095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2761	**B30R095** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai tipikal
2762	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2763	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2764	**B30R100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2765	**B30R100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
2766	**B30R100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2767	**B30R100** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Nilai tipikal
2768	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2769	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Nilai tipikal
2770	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2771	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Nilai tipikal
2772	**B30R105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2773	**B30R105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
2774	**B30R105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2775	**B30R105** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Nilai tipikal
2776	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2777	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2778	**B35G135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2779	**B35G135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Nilai tipikal
2780	**B35G135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2781	**B35G135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Nilai tipikal
2782	**B35G145** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2783	**B35G145** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai tipikal
2784	**B35G145** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2785	**B35G145** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Nilai tipikal
2786	**B35G155** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2787	**B35G155** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Nilai tipikal
2788	**B35G155** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2789	**B35G155** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Nilai tipikal
2790	**B35P115** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2791	**B35P115** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Nilai tipikal
2792	**B35P115** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2793	**B35P115** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Nilai tipikal
2794	**B35P125** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2795	**B35P125** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	Nilai tipikal
2796	**B35P125** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2797	**B35P125** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Nilai tipikal
2798	**B35P135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
2799	**B35P135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	Nilai tipikal
2800	**B35P135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2801	**B35P135** Baosteel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Nilai tipikal
2802	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Nilai tipikal
2803	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01276** W/kg	Nilai tipikal
2804	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0276** W/kg	Nilai tipikal
2805	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0482** W/kg	Nilai tipikal
2806	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0745** W/kg	Nilai tipikal
2807	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1060** W/kg	Nilai tipikal
2808	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1437** W/kg	Nilai tipikal
2809	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1873** W/kg	Nilai tipikal
2810	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2368** W/kg	Nilai tipikal
2811	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.293** W/kg	Nilai tipikal
2812	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.355** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2813	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.422** W/kg	Nilai tipikal
2814	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.496** W/kg	Nilai tipikal
2815	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.577** W/kg	Nilai tipikal
2816	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Nilai tipikal
2817	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.650** W/kg	Nilai tipikal
2818	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.764** W/kg	Nilai tipikal
2819	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2820	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
2821	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.897** W/kg	Nilai tipikal
2822	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.090** W/kg	Nilai tipikal
2823	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.512** W/kg	Nilai tipikal
2824	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00419** W/kg	Nilai tipikal
2825	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00464** W/kg	Nilai tipikal
2826	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01587** W/kg	Nilai tipikal
2827	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Nilai tipikal
2828	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0365** W/kg	Nilai tipikal
2829	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0349** W/kg	Nilai tipikal
2830	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0633** W/kg	Nilai tipikal
2831	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0609** W/kg	Nilai tipikal
2832	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0934** W/kg	Nilai tipikal
2833	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0969** W/kg	Nilai tipikal
2834	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1368** W/kg	Nilai tipikal
2835	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1321** W/kg	Nilai tipikal
2836	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1770** W/kg	Nilai tipikal
2837	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1831** W/kg	Nilai tipikal
2838	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.228** W/kg	Nilai tipikal
2839	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.236** W/kg	Nilai tipikal
2840	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.286** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2841	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.296** W/kg	Nilai tipikal
2842	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.351** W/kg	Nilai tipikal
2843	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.363** W/kg	Nilai tipikal
2844	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.438** W/kg	Nilai tipikal
2845	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.423** W/kg	Nilai tipikal
2846	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.503** W/kg	Nilai tipikal
2847	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.520** W/kg	Nilai tipikal
2848	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.611** W/kg	Nilai tipikal
2849	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.591** W/kg	Nilai tipikal
2850	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.687** W/kg	Nilai tipikal
2851	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.711** W/kg	Nilai tipikal
2852	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2853	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.822** W/kg	Nilai tipikal
2854	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.796** W/kg	Nilai tipikal
2855	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
2856	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.916** W/kg	Nilai tipikal
2857	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.952** W/kg	Nilai tipikal
2858	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2859	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
2860	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.080** W/kg	Nilai tipikal
2861	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.116** W/kg	Nilai tipikal
2862	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.348** W/kg	Nilai tipikal
2863	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.383** W/kg	Nilai tipikal
2864	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.92** W/kg	Nilai tipikal
2865	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.98** W/kg	Nilai tipikal
2866	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00785** VA/kg	Nilai tipikal
2867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00844** VA/kg	Nilai tipikal
2868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0290** VA/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2869	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0275** VA/kg	Nilai tipikal
2870	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0595** VA/kg	Nilai tipikal
2871	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0575** VA/kg	Nilai tipikal
2872	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0957** VA/kg	Nilai tipikal
2873	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0976** VA/kg	Nilai tipikal
2874	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1420** VA/kg	Nilai tipikal
2875	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1406** VA/kg	Nilai tipikal
2876	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1921** VA/kg	Nilai tipikal
2877	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1917** VA/kg	Nilai tipikal
2878	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.249** VA/kg	Nilai tipikal
2879	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.248** VA/kg	Nilai tipikal
2880	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.311** VA/kg	Nilai tipikal
2881	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.309** VA/kg	Nilai tipikal
2882	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.380** VA/kg	Nilai tipikal
2883	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Nilai tipikal
2884	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.455** VA/kg	Nilai tipikal
2885	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.451** VA/kg	Nilai tipikal
2886	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.537** VA/kg	Nilai tipikal
2887	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.531** VA/kg	Nilai tipikal
2888	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.628** VA/kg	Nilai tipikal
2889	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.621** VA/kg	Nilai tipikal
2890	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** VA/kg	Nilai tipikal
2891	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.725** VA/kg	Nilai tipikal
2892	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.840** VA/kg	Nilai tipikal
2893	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.853** VA/kg	Nilai tipikal
2894	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.005** VA/kg	Nilai tipikal
2895	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.996** VA/kg	Nilai tipikal
2896	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.168** VA/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2897	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.209** VA/kg	Nilai tipikal
2898	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.576** VA/kg	Nilai tipikal
2899	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.581** VA/kg	Nilai tipikal
2900	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.82** VA/kg	Nilai tipikal
2901	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.69** VA/kg	Nilai tipikal
2902	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.43** VA/kg	Nilai tipikal
2903	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.70** VA/kg	Nilai tipikal
2904	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00385** W/kg	Nilai tipikal
2905	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01451** W/kg	Nilai tipikal
2906	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Nilai tipikal
2907	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0554** W/kg	Nilai tipikal
2908	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0852** W/kg	Nilai tipikal
2909	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1210** W/kg	Nilai tipikal
2910	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1628** W/kg	Nilai tipikal
2911	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.211** W/kg	Nilai tipikal
2912	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.265** W/kg	Nilai tipikal
2913	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.325** W/kg	Nilai tipikal
2914	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.394** W/kg	Nilai tipikal
2915	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.470** W/kg	Nilai tipikal
2916	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.555** W/kg	Nilai tipikal
2917	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.648** W/kg	Nilai tipikal
2918	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2919	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
2920	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Nilai tipikal
2921	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.867** W/kg	Nilai tipikal
2922	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2923	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
2924	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.017** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2925	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.264** W/kg	Nilai tipikal
2926	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.766** W/kg	Nilai tipikal
2927	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00717** VA/kg	Nilai tipikal
2928	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0250** VA/kg	Nilai tipikal
2929	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0523** VA/kg	Nilai tipikal
2930	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0873** VA/kg	Nilai tipikal
2931	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1293** VA/kg	Nilai tipikal
2932	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1776** VA/kg	Nilai tipikal
2933	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.233** VA/kg	Nilai tipikal
2934	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** VA/kg	Nilai tipikal
2935	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.367** VA/kg	Nilai tipikal
2936	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** VA/kg	Nilai tipikal
2937	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.551** VA/kg	Nilai tipikal
2938	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.671** VA/kg	Nilai tipikal
2939	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.819** VA/kg	Nilai tipikal
2940	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.000** VA/kg	Nilai tipikal
2941	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.225** VA/kg	Nilai tipikal
2942	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.524** VA/kg	Nilai tipikal
2943	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.04** VA/kg	Nilai tipikal
2944	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.48** VA/kg	Nilai tipikal
2945	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.19** VA/kg	Nilai tipikal
2946	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** W/kg	Nilai tipikal
2947	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00514** W/kg	Nilai tipikal
2948	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01873** W/kg	Nilai tipikal
2949	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01938** W/kg	Nilai tipikal
2950	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0414** W/kg	Nilai tipikal
2951	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0426** W/kg	Nilai tipikal
2952	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0723** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2953	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0739** W/kg	Nilai tipikal
2954	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1105** W/kg	Nilai tipikal
2955	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1129** W/kg	Nilai tipikal
2956	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1589** W/kg	Nilai tipikal
2957	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1558** W/kg	Nilai tipikal
2958	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.212** W/kg	Nilai tipikal
2959	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.208** W/kg	Nilai tipikal
2960	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.272** W/kg	Nilai tipikal
2961	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.267** W/kg	Nilai tipikal
2962	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.341** W/kg	Nilai tipikal
2963	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.334** W/kg	Nilai tipikal
2964	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.417** W/kg	Nilai tipikal
2965	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.409** W/kg	Nilai tipikal
2966	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.502** W/kg	Nilai tipikal
2967	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.492** W/kg	Nilai tipikal
2968	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.595** W/kg	Nilai tipikal
2969	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.584** W/kg	Nilai tipikal
2970	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.686** W/kg	Nilai tipikal
2971	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.698** W/kg	Nilai tipikal
2972	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.811** W/kg	Nilai tipikal
2973	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.798** W/kg	Nilai tipikal
2974	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Nilai maksimum terjamin
2975	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Nilai tipikal
2976	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Nilai tipikal
2977	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.924** W/kg	Nilai tipikal
2978	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.080** W/kg	Nilai tipikal
2979	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.064** W/kg	Nilai tipikal
2980	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
2981	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.250** W/kg	Nilai tipikal
2982	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Nilai tipikal
2983	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.258** W/kg	Nilai tipikal
2984	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.523** W/kg	Nilai tipikal
2985	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.534** W/kg	Nilai tipikal
2986	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.09** W/kg	Nilai tipikal
2987	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.11** W/kg	Nilai tipikal
2988	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00853** VA/kg	Nilai tipikal
2989	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00912** VA/kg	Nilai tipikal
2990	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0319** VA/kg	Nilai tipikal
2991	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0307** VA/kg	Nilai tipikal
2992	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0645** VA/kg	Nilai tipikal
2993	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0657** VA/kg	Nilai tipikal
2994	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1071** VA/kg	Nilai tipikal
2995	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1079** VA/kg	Nilai tipikal
2996	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1574** VA/kg	Nilai tipikal
2997	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1569** VA/kg	Nilai tipikal
2998	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.214** VA/kg	Nilai tipikal
2999	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.212** VA/kg	Nilai tipikal
3000	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.278** VA/kg	Nilai tipikal
3001	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.273** VA/kg	Nilai tipikal
3002	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.347** VA/kg	Nilai tipikal
3003	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.341** VA/kg	Nilai tipikal
3004	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.424** VA/kg	Nilai tipikal
3005	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.414** VA/kg	Nilai tipikal
3006	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.507** VA/kg	Nilai tipikal
3007	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.495** VA/kg	Nilai tipikal
3008	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.597** VA/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3009	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.583** VA/kg	Nilai tipikal
3010	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.680** VA/kg	Nilai tipikal
3011	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.697** VA/kg	Nilai tipikal
3012	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.809** VA/kg	Nilai tipikal
3013	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.791** VA/kg	Nilai tipikal
3014	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.915** VA/kg	Nilai tipikal
3015	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.937** VA/kg	Nilai tipikal
3016	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.092** VA/kg	Nilai tipikal
3017	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.069** VA/kg	Nilai tipikal
3018	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.304** VA/kg	Nilai tipikal
3019	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.268** VA/kg	Nilai tipikal
3020	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.664** VA/kg	Nilai tipikal
3021	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.665** VA/kg	Nilai tipikal
3022	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.58** VA/kg	Nilai tipikal
3023	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.75** VA/kg	Nilai tipikal
3024	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.02** VA/kg	Nilai tipikal
3025	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**9.82** VA/kg	Nilai tipikal
3026	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00441** W/kg	Nilai tipikal
3027	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Nilai tipikal
3028	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0370** W/kg	Nilai tipikal
3029	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0647** W/kg	Nilai tipikal
3030	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0996** W/kg	Nilai tipikal
3031	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1413** W/kg	Nilai tipikal
3032	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1900** W/kg	Nilai tipikal
3033	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.246** W/kg	Nilai tipikal
3034	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.309** W/kg	Nilai tipikal
3035	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.380** W/kg	Nilai tipikal
3036	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.459** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3037	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.547** W/kg	Nilai tipikal
3038	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.644** W/kg	Nilai tipikal
3039	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.749** W/kg	Nilai tipikal
3040	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3041	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.865** W/kg	Nilai tipikal
3042	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Nilai tipikal
3043	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.994** W/kg	Nilai tipikal
3044	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3045	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Nilai tipikal
3046	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.154** W/kg	Nilai tipikal
3047	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.405** W/kg	Nilai tipikal
3048	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.876** W/kg	Nilai tipikal
3049	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00683** VA/kg	Nilai tipikal
3050	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0244** VA/kg	Nilai tipikal
3051	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0518** VA/kg	Nilai tipikal
3052	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0874** VA/kg	Nilai tipikal
3053	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1306** VA/kg	Nilai tipikal
3054	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1808** VA/kg	Nilai tipikal
3055	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.238** VA/kg	Nilai tipikal
3056	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.303** VA/kg	Nilai tipikal
3057	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Nilai tipikal
3058	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.463** VA/kg	Nilai tipikal
3059	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.565** VA/kg	Nilai tipikal
3060	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.685** VA/kg	Nilai tipikal
3061	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.829** VA/kg	Nilai tipikal
3062	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.999** VA/kg	Nilai tipikal
3063	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.200** VA/kg	Nilai tipikal
3064	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.453** VA/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3065	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.887** VA/kg	Nilai tipikal
3066	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/kg	Nilai tipikal
3067	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.15** VA/kg	Nilai tipikal
3068	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00586** W/kg	Nilai tipikal
3069	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00569** W/kg	Nilai tipikal
3070	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0214** W/kg	Nilai tipikal
3071	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0218** W/kg	Nilai tipikal
3072	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0463** W/kg	Nilai tipikal
3073	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** W/kg	Nilai tipikal
3074	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0799** W/kg	Nilai tipikal
3075	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0812** W/kg	Nilai tipikal
3076	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1232** W/kg	Nilai tipikal
3077	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1211** W/kg	Nilai tipikal
3078	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1727** W/kg	Nilai tipikal
3079	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1699** W/kg	Nilai tipikal
3080	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.230** W/kg	Nilai tipikal
3081	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.226** W/kg	Nilai tipikal
3082	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.289** W/kg	Nilai tipikal
3083	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** W/kg	Nilai tipikal
3084	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.360** W/kg	Nilai tipikal
3085	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.368** W/kg	Nilai tipikal
3086	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.439** W/kg	Nilai tipikal
3087	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** W/kg	Nilai tipikal
3088	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.527** W/kg	Nilai tipikal
3089	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.540** W/kg	Nilai tipikal
3090	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.625** W/kg	Nilai tipikal
3091	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.640** W/kg	Nilai tipikal
3092	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.748** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3093	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** W/kg	Nilai tipikal
3094	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.868** W/kg	Nilai tipikal
3095	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.849** W/kg	Nilai tipikal
3096	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3097	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.999** W/kg	Nilai tipikal
3098	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.982** W/kg	Nilai tipikal
3099	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
3100	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.149** W/kg	Nilai tipikal
3101	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.126** W/kg	Nilai tipikal
3102	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3103	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.31** W/kg	Nilai tipikal
3104	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.333** W/kg	Nilai tipikal
3105	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.313** W/kg	Nilai tipikal
3106	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.596** W/kg	Nilai tipikal
3107	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.629** W/kg	Nilai tipikal
3108	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.22** W/kg	Nilai tipikal
3109	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.26** W/kg	Nilai tipikal
3110	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00878** VA/kg	Nilai tipikal
3111	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00946** VA/kg	Nilai tipikal
3112	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0323** VA/kg	Nilai tipikal
3113	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0311** VA/kg	Nilai tipikal
3114	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0659** VA/kg	Nilai tipikal
3115	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0647** VA/kg	Nilai tipikal
3116	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1073** VA/kg	Nilai tipikal
3117	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1083** VA/kg	Nilai tipikal
3118	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1577** VA/kg	Nilai tipikal
3119	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1584** VA/kg	Nilai tipikal
3120	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3121	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Nilai tipikal
3122	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.279** VA/kg	Nilai tipikal
3123	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.280** VA/kg	Nilai tipikal
3124	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.352** VA/kg	Nilai tipikal
3125	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.350** VA/kg	Nilai tipikal
3126	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.429** VA/kg	Nilai tipikal
3127	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.431** VA/kg	Nilai tipikal
3128	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.518** VA/kg	Nilai tipikal
3129	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.515** VA/kg	Nilai tipikal
3130	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.609** VA/kg	Nilai tipikal
3131	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.614** VA/kg	Nilai tipikal
3132	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.720** VA/kg	Nilai tipikal
3133	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.713** VA/kg	Nilai tipikal
3134	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.830** VA/kg	Nilai tipikal
3135	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.837** VA/kg	Nilai tipikal
3136	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.960** VA/kg	Nilai tipikal
3137	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.972** VA/kg	Nilai tipikal
3138	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.120** VA/kg	Nilai tipikal
3139	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.134** VA/kg	Nilai tipikal
3140	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.331** VA/kg	Nilai tipikal
3141	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.351** VA/kg	Nilai tipikal
3142	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.683** VA/kg	Nilai tipikal
3143	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.706** VA/kg	Nilai tipikal
3144	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Nilai tipikal
3145	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Nilai tipikal
3146	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Nilai tipikal
3147	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Nilai tipikal
3148	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00487** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3149	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01871** W/kg	Nilai tipikal
3150	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0413** W/kg	Nilai tipikal
3151	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0720** W/kg	Nilai tipikal
3152	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1103** W/kg	Nilai tipikal
3153	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1559** W/kg	Nilai tipikal
3154	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.209** W/kg	Nilai tipikal
3155	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** W/kg	Nilai tipikal
3156	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.337** W/kg	Nilai tipikal
3157	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.413** W/kg	Nilai tipikal
3158	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.498** W/kg	Nilai tipikal
3159	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.592** W/kg	Nilai tipikal
3160	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.696** W/kg	Nilai tipikal
3161	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.809** W/kg	Nilai tipikal
3162	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.99** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3163	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Nilai tipikal
3164	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
3165	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.079** W/kg	Nilai tipikal
3166	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3167	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Nilai tipikal
3168	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.252** W/kg	Nilai tipikal
3169	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.506** W/kg	Nilai tipikal
3170	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.02** W/kg	Nilai tipikal
3171	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00741** VA/kg	Nilai tipikal
3172	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0268** VA/kg	Nilai tipikal
3173	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0566** VA/kg	Nilai tipikal
3174	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0952** VA/kg	Nilai tipikal
3175	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1416** VA/kg	Nilai tipikal
3176	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1954** VA/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3177	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.257** VA/kg	Nilai tipikal
3178	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.326** VA/kg	Nilai tipikal
3179	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.405** VA/kg	Nilai tipikal
3180	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.498** VA/kg	Nilai tipikal
3181	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.605** VA/kg	Nilai tipikal
3182	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.730** VA/kg	Nilai tipikal
3183	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.877** VA/kg	Nilai tipikal
3184	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.053** VA/kg	Nilai tipikal
3185	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.271** VA/kg	Nilai tipikal
3186	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.566** VA/kg	Nilai tipikal
3187	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.05** VA/kg	Nilai tipikal
3188	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.31** VA/kg	Nilai tipikal
3189	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.25** VA/kg	Nilai tipikal
3190	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00182** W/lb	Nilai tipikal
3191	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00688** W/lb	Nilai tipikal
3192	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Nilai tipikal
3193	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Nilai tipikal
3194	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0409** W/lb	Nilai tipikal
3195	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0584** W/lb	Nilai tipikal
3196	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0788** W/lb	Nilai tipikal
3197	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Nilai tipikal
3198	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Nilai tipikal
3199	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.158** W/lb	Nilai tipikal
3200	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.191** W/lb	Nilai tipikal
3201	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** W/lb	Nilai tipikal
3202	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.269** W/lb	Nilai tipikal
3203	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.317** W/lb	Nilai tipikal
3204	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3205	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Nilai tipikal
3206	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Nilai tipikal
3207	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.451** W/lb	Nilai tipikal
3208	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.609** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3209	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Nilai tipikal
3210	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Nilai tipikal
3211	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Nilai tipikal
3212	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.00** W/lb	Nilai tipikal
3213	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** VA/lb	Nilai tipikal
3214	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0164** VA/lb	Nilai tipikal
3215	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0330** VA/lb	Nilai tipikal
3216	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** VA/lb	Nilai tipikal
3217	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0765** VA/lb	Nilai tipikal
3218	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.102** VA/lb	Nilai tipikal
3219	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Nilai tipikal
3220	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Nilai tipikal
3221	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.196** VA/lb	Nilai tipikal
3222	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.234** VA/lb	Nilai tipikal
3223	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.277** VA/lb	Nilai tipikal
3224	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.328** VA/lb	Nilai tipikal
3225	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.390** VA/lb	Nilai tipikal
3226	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.474** VA/lb	Nilai tipikal
3227	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** VA/lb	Nilai tipikal
3228	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.853** VA/lb	Nilai tipikal
3229	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** VA/lb	Nilai tipikal
3230	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.17** VA/lb	Nilai tipikal
3231	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.3** VA/lb	Nilai tipikal
3232	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00193** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3233	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00716** W/lb	Nilai tipikal
3234	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0156** W/lb	Nilai tipikal
3235	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0269** W/lb	Nilai tipikal
3236	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0412** W/lb	Nilai tipikal
3237	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0585** W/lb	Nilai tipikal
3238	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0789** W/lb	Nilai tipikal
3239	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Nilai tipikal
3240	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Nilai tipikal
3241	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.159** W/lb	Nilai tipikal
3242	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.192** W/lb	Nilai tipikal
3243	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.230** W/lb	Nilai tipikal
3244	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.271** W/lb	Nilai tipikal
3245	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.320** W/lb	Nilai tipikal
3246	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3247	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Nilai tipikal
3248	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Nilai tipikal
3249	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.459** W/lb	Nilai tipikal
3250	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.620** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3251	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Nilai tipikal
3252	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Nilai tipikal
3253	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.807** W/lb	Nilai tipikal
3254	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.06** W/lb	Nilai tipikal
3255	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00426** VA/lb	Nilai tipikal
3256	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0142** VA/lb	Nilai tipikal
3257	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Nilai tipikal
3258	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Nilai tipikal
3259	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0655** VA/lb	Nilai tipikal
3260	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0879** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3261	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** VA/lb	Nilai tipikal
3262	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.140** VA/lb	Nilai tipikal
3263	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.171** VA/lb	Nilai tipikal
3264	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.205** VA/lb	Nilai tipikal
3265	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.243** VA/lb	Nilai tipikal
3266	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Nilai tipikal
3267	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Nilai tipikal
3268	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.416** VA/lb	Nilai tipikal
3269	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.531** VA/lb	Nilai tipikal
3270	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.749** VA/lb	Nilai tipikal
3271	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** VA/lb	Nilai tipikal
3272	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.66** VA/lb	Nilai tipikal
3273	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.5** VA/lb	Nilai tipikal
3274	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00192** W/lb	Nilai tipikal
3275	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00201** W/lb	Nilai tipikal
3276	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00742** W/lb	Nilai tipikal
3277	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00762** W/lb	Nilai tipikal
3278	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0167** W/lb	Nilai tipikal
3279	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0163** W/lb	Nilai tipikal
3280	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0291** W/lb	Nilai tipikal
3281	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Nilai tipikal
3282	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0447** W/lb	Nilai tipikal
3283	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0438** W/lb	Nilai tipikal
3284	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Nilai tipikal
3285	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0636** W/lb	Nilai tipikal
3286	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0858** W/lb	Nilai tipikal
3287	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0834** W/lb	Nilai tipikal
3288	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3289	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.111** W/lb	Nilai tipikal
3290	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.140** W/lb	Nilai tipikal
3291	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Nilai tipikal
3292	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.172** W/lb	Nilai tipikal
3293	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Nilai tipikal
3294	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Nilai tipikal
3295	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.207** W/lb	Nilai tipikal
3296	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.246** W/lb	Nilai tipikal
3297	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Nilai tipikal
3298	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Nilai tipikal
3299	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.291** W/lb	Nilai tipikal
3300	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.341** W/lb	Nilai tipikal
3301	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Nilai tipikal
3302	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.445** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3303	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Nilai tipikal
3304	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.394** W/lb	Nilai tipikal
3305	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.402** W/lb	Nilai tipikal
3306	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.467** W/lb	Nilai tipikal
3307	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.481** W/lb	Nilai tipikal
3308	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.700** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3309	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.581** W/lb	Nilai tipikal
3310	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.585** W/lb	Nilai tipikal
3311	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.598** W/lb	Nilai tipikal
3312	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.773** W/lb	Nilai tipikal
3313	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.801** W/lb	Nilai tipikal
3314	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.03** W/lb	Nilai tipikal
3315	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.999** W/lb	Nilai tipikal
3316	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00504** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3317	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00560** VA/lb	Nilai tipikal
3318	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0186** VA/lb	Nilai tipikal
3319	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Nilai tipikal
3320	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0369** VA/lb	Nilai tipikal
3321	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** VA/lb	Nilai tipikal
3322	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0592** VA/lb	Nilai tipikal
3323	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0555** VA/lb	Nilai tipikal
3324	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0799** VA/lb	Nilai tipikal
3325	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0846** VA/lb	Nilai tipikal
3326	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.107** VA/lb	Nilai tipikal
3327	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Nilai tipikal
3328	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.144** VA/lb	Nilai tipikal
3329	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.137** VA/lb	Nilai tipikal
3330	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** VA/lb	Nilai tipikal
3331	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.179** VA/lb	Nilai tipikal
3332	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** VA/lb	Nilai tipikal
3333	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Nilai tipikal
3334	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.246** VA/lb	Nilai tipikal
3335	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.259** VA/lb	Nilai tipikal
3336	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.306** VA/lb	Nilai tipikal
3337	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.291** VA/lb	Nilai tipikal
3338	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.360** VA/lb	Nilai tipikal
3339	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.343** VA/lb	Nilai tipikal
3340	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.406** VA/lb	Nilai tipikal
3341	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.429** VA/lb	Nilai tipikal
3342	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.489** VA/lb	Nilai tipikal
3343	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.511** VA/lb	Nilai tipikal
3344	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.645** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3345	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.612** VA/lb	Nilai tipikal
3346	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.839** VA/lb	Nilai tipikal
3347	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Nilai tipikal
3348	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Nilai tipikal
3349	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** VA/lb	Nilai tipikal
3350	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.84** VA/lb	Nilai tipikal
3351	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.90** VA/lb	Nilai tipikal
3352	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.7** VA/lb	Nilai tipikal
3353	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Nilai tipikal
3354	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00202** W/lb	Nilai tipikal
3355	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00753** W/lb	Nilai tipikal
3356	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Nilai tipikal
3357	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Nilai tipikal
3358	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Nilai tipikal
3359	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Nilai tipikal
3360	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0836** W/lb	Nilai tipikal
3361	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Nilai tipikal
3362	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Nilai tipikal
3363	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.167** W/lb	Nilai tipikal
3364	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.202** W/lb	Nilai tipikal
3365	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.241** W/lb	Nilai tipikal
3366	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Nilai tipikal
3367	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.335** W/lb	Nilai tipikal
3368	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.405** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3369	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Nilai tipikal
3370	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Nilai tipikal
3371	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.473** W/lb	Nilai tipikal
3372	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.610** W/lb	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3373	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Nilai tipikal
3374	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Nilai tipikal
3375	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.784** W/lb	Nilai tipikal
3376	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Nilai tipikal
3377	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00493** VA/lb	Nilai tipikal
3378	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0165** VA/lb	Nilai tipikal
3379	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0332** VA/lb	Nilai tipikal
3380	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0536** VA/lb	Nilai tipikal
3381	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0772** VA/lb	Nilai tipikal
3382	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.104** VA/lb	Nilai tipikal
3383	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.133** VA/lb	Nilai tipikal
3384	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** VA/lb	Nilai tipikal
3385	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.200** VA/lb	Nilai tipikal
3386	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.240** VA/lb	Nilai tipikal
3387	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.284** VA/lb	Nilai tipikal
3388	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.336** VA/lb	Nilai tipikal
3389	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.399** VA/lb	Nilai tipikal
3390	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.483** VA/lb	Nilai tipikal
3391	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.610** VA/lb	Nilai tipikal
3392	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Nilai tipikal
3393	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Nilai tipikal
3394	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.92** VA/lb	Nilai tipikal
3395	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Nilai tipikal
3396	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Nilai tipikal
3397	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00735** W/lb	Nilai tipikal
3398	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0161** W/lb	Nilai tipikal
3399	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Nilai tipikal
3400	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0428** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3401	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.061** W/lb	Nilai tipikal
3402	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0822** W/lb	Nilai tipikal
3403	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Nilai tipikal
3404	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Nilai tipikal
3405	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Nilai tipikal
3406	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Nilai tipikal
3407	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Nilai tipikal
3408	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Nilai tipikal
3409	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.333** W/lb	Nilai tipikal
3410	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.410** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3411	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Nilai tipikal
3412	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Nilai tipikal
3413	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.472** W/lb	Nilai tipikal
3414	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3415	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Nilai tipikal
3416	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Nilai tipikal
3417	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.795** W/lb	Nilai tipikal
3418	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Nilai tipikal
3419	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00414** VA/lb	Nilai tipikal
3420	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0140** VA/lb	Nilai tipikal
3421	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0281** VA/lb	Nilai tipikal
3422	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Nilai tipikal
3423	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Nilai tipikal
3424	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0890** VA/lb	Nilai tipikal
3425	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Nilai tipikal
3426	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Nilai tipikal
3427	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Nilai tipikal
3428	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.211** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3429	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.251** VA/lb	Nilai tipikal
3430	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.298** VA/lb	Nilai tipikal
3431	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.356** VA/lb	Nilai tipikal
3432	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.433** VA/lb	Nilai tipikal
3433	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Nilai tipikal
3434	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.774** VA/lb	Nilai tipikal
3435	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** VA/lb	Nilai tipikal
3436	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.81** VA/lb	Nilai tipikal
3437	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Nilai tipikal
3438	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Nilai tipikal
3439	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00734** W/lb	Nilai tipikal
3440	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0160** W/lb	Nilai tipikal
3441	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Nilai tipikal
3442	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0429** W/lb	Nilai tipikal
3443	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0611** W/lb	Nilai tipikal
3444	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0824** W/lb	Nilai tipikal
3445	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Nilai tipikal
3446	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Nilai tipikal
3447	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Nilai tipikal
3448	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Nilai tipikal
3449	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Nilai tipikal
3450	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Nilai tipikal
3451	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Nilai tipikal
3452	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3453	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Nilai tipikal
3454	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Nilai tipikal
3455	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Nilai tipikal
3456	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.580** W/lb	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3457	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Nilai tipikal
3458	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Nilai tipikal
3459	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.767** W/lb	Nilai tipikal
3460	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.01** W/lb	Nilai tipikal
3461	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00463** VA/lb	Nilai tipikal
3462	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0156** VA/lb	Nilai tipikal
3463	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0314** VA/lb	Nilai tipikal
3464	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0510** VA/lb	Nilai tipikal
3465	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0737** VA/lb	Nilai tipikal
3466	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0991** VA/lb	Nilai tipikal
3467	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.127** VA/lb	Nilai tipikal
3468	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.158** VA/lb	Nilai tipikal
3469	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.192** VA/lb	Nilai tipikal
3470	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.230** VA/lb	Nilai tipikal
3471	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.273** VA/lb	Nilai tipikal
3472	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.323** VA/lb	Nilai tipikal
3473	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.383** VA/lb	Nilai tipikal
3474	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.463** VA/lb	Nilai tipikal
3475	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Nilai tipikal
3476	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.803** VA/lb	Nilai tipikal
3477	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** VA/lb	Nilai tipikal
3478	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.64** VA/lb	Nilai tipikal
3479	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Nilai tipikal
3480	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00249** W/lb	Nilai tipikal
3481	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00242** W/lb	Nilai tipikal
3482	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00935** W/lb	Nilai tipikal
3483	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Nilai tipikal
3484	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3485	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Nilai tipikal
3486	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0346** W/lb	Nilai tipikal
3487	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0347** W/lb	Nilai tipikal
3488	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Nilai tipikal
3489	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0531** W/lb	Nilai tipikal
3490	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0742** W/lb	Nilai tipikal
3491	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0748** W/lb	Nilai tipikal
3492	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.100** W/lb	Nilai tipikal
3493	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0990** W/lb	Nilai tipikal
3494	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Nilai tipikal
3495	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Nilai tipikal
3496	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Nilai tipikal
3497	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.162** W/lb	Nilai tipikal
3498	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.195** W/lb	Nilai tipikal
3499	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Nilai tipikal
3500	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.239** W/lb	Nilai tipikal
3501	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.236** W/lb	Nilai tipikal
3502	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.281** W/lb	Nilai tipikal
3503	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.285** W/lb	Nilai tipikal
3504	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.333** W/lb	Nilai tipikal
3505	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.336** W/lb	Nilai tipikal
3506	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.395** W/lb	Nilai tipikal
3507	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.391** W/lb	Nilai tipikal
3508	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3509	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.460** W/lb	Nilai tipikal
3510	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.462** W/lb	Nilai tipikal
3511	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.463** W/lb	Nilai tipikal
3512	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.546** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3513	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.550** W/lb	Nilai tipikal
3514	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3515	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.666** W/lb	Nilai tipikal
3516	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.673** W/lb	Nilai tipikal
3517	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.670** W/lb	Nilai tipikal
3518	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.845** W/lb	Nilai tipikal
3519	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.872** W/lb	Nilai tipikal
3520	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.090** W/lb	Nilai tipikal
3521	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.990** W/lb	Nilai tipikal
3522	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00524** VA/lb	Nilai tipikal
3523	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/lb	Nilai tipikal
3524	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0176** VA/lb	Nilai tipikal
3525	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0192** VA/lb	Nilai tipikal
3526	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0354** VA/lb	Nilai tipikal
3527	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0381** VA/lb	Nilai tipikal
3528	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0613** VA/lb	Nilai tipikal
3529	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0574** VA/lb	Nilai tipikal
3530	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Nilai tipikal
3531	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0881** VA/lb	Nilai tipikal
3532	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.118** VA/lb	Nilai tipikal
3533	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Nilai tipikal
3534	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Nilai tipikal
3535	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.145** VA/lb	Nilai tipikal
3536	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.181** VA/lb	Nilai tipikal
3537	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.189** VA/lb	Nilai tipikal
3538	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.221** VA/lb	Nilai tipikal
3539	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Nilai tipikal
3540	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.265** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3541	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Nilai tipikal
3542	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.316** VA/lb	Nilai tipikal
3543	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.329** VA/lb	Nilai tipikal
3544	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.374** VA/lb	Nilai tipikal
3545	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.389** VA/lb	Nilai tipikal
3546	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.445** VA/lb	Nilai tipikal
3547	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** VA/lb	Nilai tipikal
3548	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.553** VA/lb	Nilai tipikal
3549	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** VA/lb	Nilai tipikal
3550	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.694** VA/lb	Nilai tipikal
3551	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.669** VA/lb	Nilai tipikal
3552	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.883** VA/lb	Nilai tipikal
3553	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.901** VA/lb	Nilai tipikal
3554	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** VA/lb	Nilai tipikal
3555	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** VA/lb	Nilai tipikal
3556	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.25** VA/lb	Nilai tipikal
3557	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.52** VA/lb	Nilai tipikal
3558	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.1** VA/lb	Nilai tipikal
3559	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**20.0** VA/lb	Nilai tipikal
3560	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00256** W/lb	Nilai tipikal
3561	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00953** W/lb	Nilai tipikal
3562	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Nilai tipikal
3563	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0351** W/lb	Nilai tipikal
3564	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0532** W/lb	Nilai tipikal
3565	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0747** W/lb	Nilai tipikal
3566	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0998** W/lb	Nilai tipikal
3567	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Nilai tipikal
3568	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.161** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3569	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Nilai tipikal
3570	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.238** W/lb	Nilai tipikal
3571	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.284** W/lb	Nilai tipikal
3572	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.335** W/lb	Nilai tipikal
3573	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.393** W/lb	Nilai tipikal
3574	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3575	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Nilai tipikal
3576	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Nilai tipikal
3577	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.551** W/lb	Nilai tipikal
3578	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3579	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Nilai tipikal
3580	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Nilai tipikal
3581	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.881** W/lb	Nilai tipikal
3582	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.11** W/lb	Nilai tipikal
3583	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.0047** VA/lb	Nilai tipikal
3584	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0157** VA/lb	Nilai tipikal
3585	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0315** VA/lb	Nilai tipikal
3586	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0511** VA/lb	Nilai tipikal
3587	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0740** VA/lb	Nilai tipikal
3588	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Nilai tipikal
3589	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** VA/lb	Nilai tipikal
3590	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Nilai tipikal
3591	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.199** VA/lb	Nilai tipikal
3592	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.239** VA/lb	Nilai tipikal
3593	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.285** VA/lb	Nilai tipikal
3594	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.337** VA/lb	Nilai tipikal
3595	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.398** VA/lb	Nilai tipikal
3596	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.475** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3597	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.583** VA/lb	Nilai tipikal
3598	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.769** VA/lb	Nilai tipikal
3599	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Nilai tipikal
3600	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.53** VA/lb	Nilai tipikal
3601	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.4** VA/lb	Nilai tipikal
3602	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00260** W/lb	Nilai tipikal
3603	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00259** W/lb	Nilai tipikal
3604	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0101** W/lb	Nilai tipikal
3605	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0100** W/lb	Nilai tipikal
3606	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0219** W/lb	Nilai tipikal
3607	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0220** W/lb	Nilai tipikal
3608	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Nilai tipikal
3609	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Nilai tipikal
3610	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0580** W/lb	Nilai tipikal
3611	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** W/lb	Nilai tipikal
3612	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0823** W/lb	Nilai tipikal
3613	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0819** W/lb	Nilai tipikal
3614	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** W/lb	Nilai tipikal
3615	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.111** W/lb	Nilai tipikal
3616	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** W/lb	Nilai tipikal
3617	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** W/lb	Nilai tipikal
3618	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.180** W/lb	Nilai tipikal
3619	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** W/lb	Nilai tipikal
3620	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.220** W/lb	Nilai tipikal
3621	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.218** W/lb	Nilai tipikal
3622	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.263** W/lb	Nilai tipikal
3623	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** W/lb	Nilai tipikal
3624	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3625	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.317** W/lb	Nilai tipikal
3626	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** W/lb	Nilai tipikal
3627	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/lb	Nilai tipikal
3628	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/lb	Nilai tipikal
3629	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.438** W/lb	Nilai tipikal
3630	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3631	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Nilai tipikal
3632	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Nilai tipikal
3633	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Nilai tipikal
3634	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Nilai tipikal
3635	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.605** W/lb	Nilai tipikal
3636	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3637	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Nilai tipikal
3638	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Nilai tipikal
3639	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.733** W/lb	Nilai tipikal
3640	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.930** W/lb	Nilai tipikal
3641	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.925** W/lb	Nilai tipikal
3642	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Nilai tipikal
3643	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Nilai tipikal
3644	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00496** VA/lb	Nilai tipikal
3645	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00521** VA/lb	Nilai tipikal
3646	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0174** VA/lb	Nilai tipikal
3647	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Nilai tipikal
3648	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0347** VA/lb	Nilai tipikal
3649	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0348** VA/lb	Nilai tipikal
3650	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0567** VA/lb	Nilai tipikal
3651	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0569** VA/lb	Nilai tipikal
3652	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3653	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0827** VA/lb	Nilai tipikal
3654	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Nilai tipikal
3655	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Nilai tipikal
3656	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Nilai tipikal
3657	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Nilai tipikal
3658	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.185** VA/lb	Nilai tipikal
3659	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.186** VA/lb	Nilai tipikal
3660	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.228** VA/lb	Nilai tipikal
3661	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.229** VA/lb	Nilai tipikal
3662	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Nilai tipikal
3663	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.276** VA/lb	Nilai tipikal
3664	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** VA/lb	Nilai tipikal
3665	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.332** VA/lb	Nilai tipikal
3666	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Nilai tipikal
3667	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Nilai tipikal
3668	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.474** VA/lb	Nilai tipikal
3669	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.476** VA/lb	Nilai tipikal
3670	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Nilai tipikal
3671	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.580** VA/lb	Nilai tipikal
3672	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.722** VA/lb	Nilai tipikal
3673	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.733** VA/lb	Nilai tipikal
3674	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.980** VA/lb	Nilai tipikal
3675	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.975** VA/lb	Nilai tipikal
3676	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.65** VA/lb	Nilai tipikal
3677	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.78** VA/lb	Nilai tipikal
3678	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.99** VA/lb	Nilai tipikal
3679	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.57** VA/lb	Nilai tipikal
3680	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.8** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3681	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Nilai tipikal
3682	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00281** W/lb	Nilai tipikal
3683	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0105** W/lb	Nilai tipikal
3684	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** W/lb	Nilai tipikal
3685	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0391** W/lb	Nilai tipikal
3686	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0596** W/lb	Nilai tipikal
3687	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.084** W/lb	Nilai tipikal
3688	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** W/lb	Nilai tipikal
3689	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** W/lb	Nilai tipikal
3690	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** W/lb	Nilai tipikal
3691	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.224** W/lb	Nilai tipikal
3692	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.271** W/lb	Nilai tipikal
3693	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.320** W/lb	Nilai tipikal
3694	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.377** W/lb	Nilai tipikal
3695	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.440** W/lb	Nilai tipikal
3696	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3697	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Nilai tipikal
3698	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Nilai tipikal
3699	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Nilai tipikal
3700	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3701	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Nilai tipikal
3702	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Nilai tipikal
3703	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.931** W/lb	Nilai tipikal
3704	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Nilai tipikal
3705	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** VA/lb	Nilai tipikal
3706	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0147** VA/lb	Nilai tipikal
3707	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0299** VA/lb	Nilai tipikal
3708	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0494** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3709	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** VA/lb	Nilai tipikal
3710	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Nilai tipikal
3711	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Nilai tipikal
3712	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** VA/lb	Nilai tipikal
3713	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Nilai tipikal
3714	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.249** VA/lb	Nilai tipikal
3715	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.303** VA/lb	Nilai tipikal
3716	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.357** VA/lb	Nilai tipikal
3717	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.424** VA/lb	Nilai tipikal
3718	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.510** VA/lb	Nilai tipikal
3719	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.635** VA/lb	Nilai tipikal
3720	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.862** VA/lb	Nilai tipikal
3721	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.49** VA/lb	Nilai tipikal
3722	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.46** VA/lb	Nilai tipikal
3723	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Nilai tipikal
3724	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00329** W/lb	Nilai tipikal
3725	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00334** W/lb	Nilai tipikal
3726	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** W/lb	Nilai tipikal
3727	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0123** W/lb	Nilai tipikal
3728	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** W/lb	Nilai tipikal
3729	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0265** W/lb	Nilai tipikal
3730	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/lb	Nilai tipikal
3731	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0453** W/lb	Nilai tipikal
3732	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0687** W/lb	Nilai tipikal
3733	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0694** W/lb	Nilai tipikal
3734	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0973** W/lb	Nilai tipikal
3735	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0964** W/lb	Nilai tipikal
3736	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3737	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.129** W/lb	Nilai tipikal
3738	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** W/lb	Nilai tipikal
3739	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** W/lb	Nilai tipikal
3740	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.207** W/lb	Nilai tipikal
3741	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.208** W/lb	Nilai tipikal
3742	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.253** W/lb	Nilai tipikal
3743	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.254** W/lb	Nilai tipikal
3744	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Nilai tipikal
3745	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Nilai tipikal
3746	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.363** W/lb	Nilai tipikal
3747	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.362** W/lb	Nilai tipikal
3748	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.427** W/lb	Nilai tipikal
3749	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.425** W/lb	Nilai tipikal
3750	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.496** W/lb	Nilai tipikal
3751	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.498** W/lb	Nilai tipikal
3752	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3753	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Nilai tipikal
3754	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Nilai tipikal
3755	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.578** W/lb	Nilai tipikal
3756	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** W/lb	Nilai tipikal
3757	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.676** W/lb	Nilai tipikal
3758	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3759	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Nilai tipikal
3760	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Nilai tipikal
3761	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Nilai tipikal
3762	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.02** W/lb	Nilai tipikal
3763	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.00** W/lb	Nilai tipikal
3764	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.22** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3765	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.19** W/lb	Nilai tipikal
3766	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00516** VA/lb	Nilai tipikal
3767	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00499** VA/lb	Nilai tipikal
3768	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0173** VA/lb	Nilai tipikal
3769	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0169** VA/lb	Nilai tipikal
3770	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** VA/lb	Nilai tipikal
3771	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0346** VA/lb	Nilai tipikal
3772	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0572** VA/lb	Nilai tipikal
3773	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0576** VA/lb	Nilai tipikal
3774	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0848** VA/lb	Nilai tipikal
3775	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** VA/lb	Nilai tipikal
3776	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Nilai tipikal
3777	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Nilai tipikal
3778	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Nilai tipikal
3779	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.153** VA/lb	Nilai tipikal
3780	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Nilai tipikal
3781	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Nilai tipikal
3782	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.239** VA/lb	Nilai tipikal
3783	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.238** VA/lb	Nilai tipikal
3784	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.288** VA/lb	Nilai tipikal
3785	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.290** VA/lb	Nilai tipikal
3786	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.345** VA/lb	Nilai tipikal
3787	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.348** VA/lb	Nilai tipikal
3788	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.409** VA/lb	Nilai tipikal
3789	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.414** VA/lb	Nilai tipikal
3790	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.493** VA/lb	Nilai tipikal
3791	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.484** VA/lb	Nilai tipikal
3792	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.591** VA/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3793	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Nilai tipikal
3794	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.734** VA/lb	Nilai tipikal
3795	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.699** VA/lb	Nilai tipikal
3796	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.904** VA/lb	Nilai tipikal
3797	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.965** VA/lb	Nilai tipikal
3798	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.71** VA/lb	Nilai tipikal
3799	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Nilai tipikal
3800	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.13** VA/lb	Nilai tipikal
3801	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**5.01** VA/lb	Nilai tipikal
3802	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Nilai tipikal
3803	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.2** VA/lb	Nilai tipikal
3804	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00343** W/lb	Nilai tipikal
3805	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0129** W/lb	Nilai tipikal
3806	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** W/lb	Nilai tipikal
3807	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0470** W/lb	Nilai tipikal
3808	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0709** W/lb	Nilai tipikal
3809	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0994** W/lb	Nilai tipikal
3810	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.132** W/lb	Nilai tipikal
3811	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** W/lb	Nilai tipikal
3812	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.212** W/lb	Nilai tipikal
3813	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.258** W/lb	Nilai tipikal
3814	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.310** W/lb	Nilai tipikal
3815	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.368** W/lb	Nilai tipikal
3816	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.431** W/lb	Nilai tipikal
3817	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.501** W/lb	Nilai tipikal
3818	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3819	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Nilai tipikal
3820	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3821	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.677** W/lb	Nilai tipikal
3822	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Nilai maksimum terjamin
3823	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Nilai tipikal
3824	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Nilai tipikal
3825	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.010** W/lb	Nilai tipikal
3826	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.24** W/lb	Nilai tipikal
3827	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00471** VA/lb	Nilai tipikal
3828	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0161** VA/lb	Nilai tipikal
3829	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0331** VA/lb	Nilai tipikal
3830	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0549** VA/lb	Nilai tipikal
3831	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** VA/lb	Nilai tipikal
3832	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Nilai tipikal
3833	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Nilai tipikal
3834	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.187** VA/lb	Nilai tipikal
3835	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Nilai tipikal
3836	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.279** VA/lb	Nilai tipikal
3837	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.334** VA/lb	Nilai tipikal
3838	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** VA/lb	Nilai tipikal
3839	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.465** VA/lb	Nilai tipikal
3840	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.549** VA/lb	Nilai tipikal
3841	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.661** VA/lb	Nilai tipikal
3842	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.842** VA/lb	Nilai tipikal
3843	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** VA/lb	Nilai tipikal
3844	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.70** VA/lb	Nilai tipikal
3845	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Daya semu eksitasi spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.6** VA/lb	Nilai tipikal
3846	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00358** W/kg	Nilai tipikal
3847	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01359** W/kg	Nilai tipikal
3848	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3849	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0527** W/kg	Nilai tipikal
3850	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** W/kg	Nilai tipikal
3851	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1152** W/kg	Nilai tipikal
3852	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1546** W/kg	Nilai tipikal
3853	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1997** W/kg	Nilai tipikal
3854	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2510** W/kg	Nilai tipikal
3855	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.309** W/kg	Nilai tipikal
3856	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.373** W/kg	Nilai tipikal
3857	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.445** W/kg	Nilai tipikal
3858	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.525** W/kg	Nilai tipikal
3859	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.613** W/kg	Nilai tipikal
3860	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Nilai tipikal
3861	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.711** W/kg	Nilai tipikal
3862	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.819** W/kg	Nilai tipikal
3863	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3864	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Nilai tipikal
3865	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.961** W/kg	Nilai tipikal
3866	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.165** W/kg	Nilai tipikal
3867	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.594** W/kg	Nilai tipikal
3868	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Nilai tipikal
3869	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01620** W/kg	Nilai tipikal
3870	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0356** W/kg	Nilai tipikal
3871	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0624** W/kg	Nilai tipikal
3872	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0958** W/kg	Nilai tipikal
3873	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1358** W/kg	Nilai tipikal
3874	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1825** W/kg	Nilai tipikal
3875	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.2360** W/kg	Nilai tipikal
3876	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2970** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3877	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1 T (B)	**0.365** W/kg	Nilai tipikal
3878	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.441** W/kg	Nilai tipikal
3879	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.525** W/kg	Nilai tipikal
3880	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.616** W/kg	Nilai tipikal
3881	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.715** W/kg	Nilai tipikal
3882	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
3883	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.825** W/kg	Nilai tipikal
3884	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.945** W/kg	Nilai tipikal
3885	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3886	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Nilai tipikal
3887	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.099** W/kg	Nilai tipikal
3888	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.323** W/kg	Nilai tipikal
3889	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.773** W/kg	Nilai tipikal
3890	**23JG110** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
3891	**23JG110** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3892	**23JG110** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Nilai tipikal
3893	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
3894	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3895	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai tipikal
3896	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
3897	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3898	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Nilai tipikal
3899	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Nilai tipikal
3900	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3901	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Nilai tipikal
3902	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Nilai tipikal
3903	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3904	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3905	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
3906	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3907	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Nilai tipikal
3908	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
3909	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3910	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Nilai tipikal
3911	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Nilai tipikal
3912	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3913	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
3914	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
3915	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3916	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Nilai tipikal
3917	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Nilai tipikal
3918	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3919	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
3920	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
3921	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3922	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
3923	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
3924	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3925	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Nilai tipikal
3926	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
3927	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3928	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
3929	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
3930	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3931	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
3932	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3933	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3934	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
3935	**27JG120** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
3936	**27JG120** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3937	**27JG120** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Nilai tipikal
3938	**27JG130** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
3939	**27JG130** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3940	**27JG130** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Nilai tipikal
3941	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
3942	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3943	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Nilai tipikal
3944	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
3945	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3946	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Nilai tipikal
3947	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Nilai tipikal
3948	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3949	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Nilai tipikal
3950	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
3951	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3952	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Nilai tipikal
3953	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Nilai tipikal
3954	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3955	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai tipikal
3956	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Nilai tipikal
3957	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3958	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Nilai tipikal
3959	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
3960	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3961	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Nilai tipikal
3962	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Nilai tipikal
3963	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3964	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
3965	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
3966	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3967	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
3968	**30JG120** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Nilai tipikal
3969	**30JG120** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3970	**30JG120** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Nilai tipikal
3971	**30JG130** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai tipikal
3972	**30JG130** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3973	**30JG130** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Nilai tipikal
3974	**30JG140** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Nilai tipikal
3975	**30JG140** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3976	**30JG140** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Nilai tipikal
3977	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
3978	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3979	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Nilai tipikal
3980	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
3981	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3982	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Nilai tipikal
3983	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Nilai tipikal
3984	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3985	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Nilai tipikal
3986	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
3987	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3988	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
3989	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Nilai tipikal
3990	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3991	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Nilai tipikal
3992	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Nilai tipikal
3993	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3994	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Nilai tipikal
3995	**35JG135** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	Nilai tipikal
3996	**35JG135** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Nilai maksimum terjamin
3997	**35JG135** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Nilai tipikal
3998	**35JG145** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Nilai tipikal
3999	**35JG145** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4000	**35JG145** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	Nilai tipikal
4001	**35JG155** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Nilai tipikal
4002	**35JG155** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4003	**35JG155** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Nilai tipikal
4004	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai tipikal
4005	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4006	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Nilai tipikal
4007	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Nilai tipikal
4008	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4009	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Nilai tipikal
4010	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Nilai tipikal
4011	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4012	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Nilai tipikal
4013	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Nilai tipikal
4014	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4015	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Nilai tipikal
4016	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4017	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4018	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Nilai tipikal
4019	**M-0H** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4020	**M-0H** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
4021	**M-0H** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4022	**M-0H** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Nilai tipikal
4023	**M-0H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4024	**M-0H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
4025	**M-0H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4026	**M-0H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Nilai tipikal
4027	**M-0H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4028	**M-0H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Nilai tipikal
4029	**M-0H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4030	**M-0H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Nilai tipikal
4031	**M-1H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4032	**M-1H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
4033	**M-1H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4034	**M-1H** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Nilai tipikal
4035	**M-1H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4036	**M-1H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
4037	**M-1H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4038	**M-1H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Nilai tipikal
4039	**M-1H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4040	**M-1H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Nilai tipikal
4041	**M-1H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4042	**M-1H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Nilai tipikal
4043	**M-2H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4044	**M-2H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4045	**M-2H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4046	**M-2H** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Nilai tipikal
4047	**M-2H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4048	**M-2H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Nilai tipikal
4049	**M-2H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4050	**M-2H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Nilai tipikal
4051	**M-3** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4052	**M-3** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
4053	**M-3** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4054	**M-3** JFE Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Nilai tipikal
4055	**M-3** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4056	**M-3** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Nilai tipikal
4057	**M-3** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4058	**M-3** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Nilai tipikal
4059	**M-3H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4060	**M-3H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Nilai tipikal
4061	**M-3H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4062	**M-3H** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Nilai tipikal
4063	**M-4** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4064	**M-4** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
4065	**M-4** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4066	**M-4** JFE Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Nilai tipikal
4067	**M-4** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4068	**M-4** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Nilai tipikal
4069	**M-4** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4070	**M-4** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Nilai tipikal
4071	**M-5** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4072	**M-5** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4073	**M-5** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4074	**M-5** JFE Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Nilai tipikal
4075	**M-5** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4076	**M-5** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Nilai tipikal
4077	**M-5** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4078	**M-5** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	Nilai tipikal
4079	**M-6** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4080	**M-6** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Nilai tipikal
4081	**M-6** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4082	**M-6** JFE Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Nilai tipikal
4083	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Nilai tipikal
4084	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
4085	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Nilai tipikal
4086	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
4087	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Nilai tipikal
4088	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Nilai tipikal
4089	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Nilai tipikal
4090	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
4091	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Nilai tipikal
4092	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Nilai tipikal
4093	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
4094	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Nilai tipikal
4095	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Nilai tipikal
4096	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
4097	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
4098	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Nilai tipikal
4099	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Nilai tipikal
4100	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4101	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Nilai tipikal
4102	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
4103	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
4104	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
4105	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
4106	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
4107	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Nilai tipikal
4108	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
4109	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Nilai tipikal
4110	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Nilai tipikal
4111	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Nilai tipikal
4112	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
4113	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
4114	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
4115	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Nilai tipikal
4116	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
4117	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
4118	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Nilai tipikal
4119	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
4120	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Nilai tipikal
4121	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Nilai tipikal
4122	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
4123	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
4124	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Nilai tipikal
4125	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Nilai tipikal
4126	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Nilai tipikal
4127	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
4128	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.56** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4129	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
4130	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
4131	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
4132	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Nilai tipikal
4133	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
4134	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Nilai tipikal
4135	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Nilai tipikal
4136	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Nilai tipikal
4137	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
4138	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Nilai tipikal
4139	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
4140	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Nilai tipikal
4141	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
4142	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Nilai tipikal
4143	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
4144	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Nilai tipikal
4145	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
4146	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.60** W/kg	Nilai tipikal
4147	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.19** W/kg	Nilai tipikal
4148	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.70** W/kg	Nilai tipikal
4149	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
4150	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Nilai tipikal
4151	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
4152	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Nilai tipikal
4153	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Nilai tipikal
4154	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Nilai tipikal
4155	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
4156	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4157	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Nilai tipikal
4158	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Nilai tipikal
4159	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.24** W/kg	Nilai tipikal
4160	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.74** W/kg	Nilai tipikal
4161	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Nilai tipikal
4162	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.81** W/kg	Nilai tipikal
4163	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Nilai tipikal
4164	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Nilai tipikal
4165	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
4166	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** W/kg	Nilai tipikal
4167	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
4168	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** W/kg	Nilai tipikal
4169	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.21** W/kg	Nilai tipikal
4170	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.62** W/kg	Nilai tipikal
4171	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Nilai tipikal
4172	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.69** W/kg	Nilai tipikal
4173	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
4174	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Nilai tipikal
4175	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Nilai tipikal
4176	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Nilai tipikal
4177	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
4178	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Nilai tipikal
4179	**M-1** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Nilai tipikal
4180	**M-1** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Nilai tipikal
4181	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
4182	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Nilai tipikal
4183	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
4184	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4185	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.13** W/kg	Nilai tipikal
4186	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Nilai tipikal
4187	**M-2** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
4188	**M-2** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Nilai tipikal
4189	**M-3** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
4190	**M-3** Nippon Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** W/kg	Nilai tipikal
4191	**M-3** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Nilai tipikal
4192	**M-3** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Nilai tipikal
4193	**M-3** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
4194	**M-3** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.54** W/kg	Nilai tipikal
4195	**M-4** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Nilai tipikal
4196	**M-4** Nippon Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Nilai tipikal
4197	**M-4** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
4198	**M-4** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Nilai tipikal
4199	**M-5** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.17** W/kg	Nilai tipikal
4200	**M-5** Nippon Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.68** W/kg	Nilai tipikal
4201	**M-5** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Nilai tipikal
4202	**M-5** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.76** W/kg	Nilai tipikal
4203	**M-6** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.32** W/kg	Nilai tipikal
4204	**M-6** Nippon Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Nilai tipikal
4205	**23PH085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
4206	**23PH085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4207	**23PH085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Nilai tipikal
4208	**23PH090** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
4209	**23PH090** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4210	**23PH090** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Nilai tipikal
4211	**23PH095** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Nilai tipikal
4212	**23PH095** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4213	**23PH095** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Nilai tipikal
4214	**23PHD080** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
4215	**23PHD080** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4216	**23PHD080** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
4217	**23PHD085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
4218	**23PHD085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4219	**23PHD085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Nilai tipikal
4220	**23PHD090** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Nilai tipikal
4221	**23PHD090** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4222	**23PHD090** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Nilai tipikal
4223	**23PHE080** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
4224	**23PHE080** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4225	**23PHE080** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Nilai tipikal
4226	**23PHE085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
4227	**23PHE085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4228	**23PHE085** POSCO	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Nilai tipikal
4229	**27PG130** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
4230	**27PG130** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.67** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4231	**27PG130** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Nilai tipikal
4232	**27PH095** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Nilai tipikal
4233	**27PH095** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4234	**27PH095** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Nilai tipikal
4235	**27PH100** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
4236	**27PH100** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4237	**27PH100** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Nilai tipikal
4238	**27PHD085** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
4239	**27PHD085** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4240	**27PHD085** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4241	**27PHD090** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Nilai tipikal
4242	**27PHD090** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4243	**27PHD090** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Nilai tipikal
4244	**27PHD095** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Nilai tipikal
4245	**27PHD095** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4246	**27PHD095** POSCO	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Nilai tipikal
4247	**30PG120** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Nilai tipikal
4248	**30PG120** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.63** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4249	**30PG120** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** W/kg	Nilai tipikal
4250	**30PG130** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
4251	**30PG130** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.73** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4252	**30PG130** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Nilai tipikal
4253	**30PH100** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
4254	**30PH100** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4255	**30PH100** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Nilai tipikal
4256	**30PH105** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Nilai tipikal
4257	**30PH105** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4258	**30PH105** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Nilai tipikal
4259	**30PHD095** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Nilai tipikal
4260	**30PHD095** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4261	**30PHD095** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Nilai tipikal
4262	**30PHD100** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
4263	**30PHD100** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4264	**30PHD100** POSCO	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Nilai tipikal
4265	**35PG145** POSCO	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Nilai tipikal
4266	**35PG145** POSCO	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.03** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4267	**35PG145** POSCO	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.80** W/kg	Nilai tipikal
4268	**35PG155** POSCO	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4269	**35PG155** POSCO	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.07** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4270	**35PG155** POSCO	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.89** W/kg	Nilai tipikal
4271	**15SQH085** Shougang	0.15	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.78** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4272	**15SQH085** Shougang	0.15	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
4273	**18SQG075** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.73** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4274	**18SQG075** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.96** W/kg	Nilai tipikal
4275	**18SQG080** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.76** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4276	**18SQG080** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.02** W/kg	Nilai tipikal
4277	**18SQG085** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.79** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4278	**18SQG085** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
4279	**18SQG090** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4280	**18SQG090** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.19** W/kg	Nilai tipikal
4281	**18SQGD060** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.58** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4282	**18SQGD060** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
4283	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.58** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4284	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
4285	**18SQGD065** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.62** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4286	**18SQGD065** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.83** W/kg	Nilai tipikal
4287	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.62** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4288	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.83** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4289	**18SQGD070** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.65** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4290	**18SQGD070** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai tipikal
4291	**18SQGD075** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.67** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4292	**18SQGD075** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
4293	**18SQH085** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.79** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4294	**18SQH085** Shougang	0.18	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
4295	**20SQG075** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.73** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4296	**20SQG075** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.96** W/kg	Nilai tipikal
4297	**20SQG080** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.77** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4298	**20SQG080** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.03** W/kg	Nilai tipikal
4299	**20SQG085** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.8** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4300	**20SQG085** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
4301	**20SQG090** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.82** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4302	**20SQG090** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
4303	**20SQG095** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4304	**20SQG095** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.19** W/kg	Nilai tipikal
4305	**20SQGD060** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.59** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4306	**20SQGD060** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai tipikal
4307	**20SQGD065** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.63** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4308	**20SQGD065** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
4309	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.63** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4310	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
4311	**20SQGD070** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.66** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4312	**20SQGD070** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
4313	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.66** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4314	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
4315	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.66** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4316	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
4317	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.66** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4318	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.89** W/kg	Nilai tipikal
4319	**20SQGD075** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.69** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4320	**20SQGD075** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
4321	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.69** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4322	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
4323	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.69** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4324	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
4325	**20SQGD080** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.72** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4326	**20SQGD080** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.99** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4327	**20SQH085** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.8** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4328	**20SQH085** Shougang	0.20	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
4329	**23SQG080** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.79** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4330	**23SQG080** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.05** W/kg	Nilai tipikal
4331	**23SQG085** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.81** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4332	**23SQG085** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.09** W/kg	Nilai tipikal
4333	**23SQG090** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.84** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4334	**23SQG090** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
4335	**23SQG095** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.86** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4336	**23SQG095** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.16** W/kg	Nilai tipikal
4337	**23SQG100** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.88** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4338	**23SQG100** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.21** W/kg	Nilai tipikal
4339	**23SQGD070** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.71** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4340	**23SQGD070** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.93** W/kg	Nilai tipikal
4341	**23SQGD075** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.73** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4342	**23SQGD075** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
4343	**23SQGD080** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4344	**23SQGD080** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
4345	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4346	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
4347	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4348	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
4349	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.76** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4350	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.02** W/kg	Nilai tipikal
4351	**23SQGD085** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.78** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4352	**23SQGD085** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.04** W/kg	Nilai tipikal
4353	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.78** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4354	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.04** W/kg	Nilai tipikal
4355	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.78** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4356	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.04** W/kg	Nilai tipikal
4357	**23SQGD090** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.81** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4358	**23SQGD090** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.11** W/kg	Nilai tipikal
4359	**23SQH090** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.84** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4360	**23SQH090** Shougang	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
4361	**27SQG090** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.88** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4362	**27SQG090** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.18** W/kg	Nilai tipikal
4363	**27SQG095** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.91** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4364	**27SQG095** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.22** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4365	**27SQG100** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.91** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4366	**27SQG100** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.23** W/kg	Nilai tipikal
4367	**27SQG110** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.93** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4368	**27SQG110** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.27** W/kg	Nilai tipikal
4369	**27SQGD080** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4370	**27SQGD080** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.06** W/kg	Nilai tipikal
4371	**27SQGD085** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.82** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4372	**27SQGD085** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai tipikal
4373	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.82** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4374	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai tipikal
4375	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.82** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4376	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.10** W/kg	Nilai tipikal
4377	**27SQGD090** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.84** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4378	**27SQGD090** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
4379	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.84** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4380	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.12** W/kg	Nilai tipikal
4381	**27SQGD095** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.87** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4382	**27SQGD095** Shougang	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.16** W/kg	Nilai tipikal
4383	**30SQG095** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.96** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4384	**30SQG095** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.26** W/kg	Nilai tipikal
4385	**30SQG100** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.98** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4386	**30SQG100** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.29** W/kg	Nilai tipikal
4387	**30SQG105** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.99** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4388	**30SQG105** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.30** W/kg	Nilai tipikal
4389	**30SQG120** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.99** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4390	**30SQG120** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.36** W/kg	Nilai tipikal
4391	**30SQGD090** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.90** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4392	**30SQGD090** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.19** W/kg	Nilai tipikal
4393	**30SQGD095** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.92** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4394	**30SQGD095** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.22** W/kg	Nilai tipikal
4395	**30SQGD100** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.93** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4396	**30SQGD100** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.23** W/kg	Nilai tipikal
4397	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.93** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4398	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.23** W/kg	Nilai tipikal
4399	**30SQGD105** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.97** W/kg	Nilai acuan yang dipublikasikan
4400	**30SQGD105** Shougang	0.30	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.28** W/kg	Nilai tipikal
4401	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.36** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4402	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.80** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4403	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.54** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4404	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.16** W/kg	Nilai tipikal
4405	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.37** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4406	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.81** W/kg	Nilai tipikal
4407	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.57** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4408	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.21** W/kg	Nilai tipikal
4409	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.39** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4410	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.85** W/kg	Nilai tipikal
4411	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.59** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4412	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.27** W/kg	Nilai tipikal
4413	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.42** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4414	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.94** W/kg	Nilai tipikal
4415	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.62** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4416	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.34** W/kg	Nilai tipikal
4417	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.44** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4418	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.98** W/kg	Nilai tipikal
4419	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.64** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4420	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.37** W/kg	Nilai tipikal
4421	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.94** W/kg	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4422	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.63** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4423	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.39** W/kg	Nilai tipikal
4424	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.45** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4425	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.99** W/kg	Nilai tipikal
4426	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.65** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4427	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.39** W/kg	Nilai tipikal
4428	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.99** W/kg	Nilai tipikal
4429	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.64** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4430	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.39** W/kg	Nilai tipikal
4431	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.04** W/kg	Nilai tipikal
4432	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.50** W/kg	Nilai tipikal
4433	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.97** W/kg	Nilai tipikal
4434	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.67** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4435	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.48** W/kg	Nilai tipikal
4436	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.01** W/kg	Nilai tipikal
4437	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.71** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4438	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.53** W/kg	Nilai tipikal
4439	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
4440	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.72** W/lb	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4441	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.55** W/kg	Nilai tipikal
4442	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.07** W/kg	Nilai tipikal
4443	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.60** W/kg	Nilai tipikal
4444	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
4445	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.74** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4446	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.61** W/kg	Nilai tipikal
4447	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.19** W/kg	Nilai tipikal
4448	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.75** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4449	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.64** W/kg	Nilai tipikal
4450	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.23** W/kg	Nilai tipikal
4451	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.81** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4452	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.76** W/kg	Nilai tipikal
4453	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.34** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4454	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.76** W/kg	Nilai tipikal
4455	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.48** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4456	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.02** W/kg	Nilai tipikal
4457	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.35** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4458	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.77** W/kg	Nilai tipikal
4459	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.51** W/lb	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4460	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.08** W/kg	Nilai tipikal
4461	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.36** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4462	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.78** W/kg	Nilai tipikal
4463	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.54** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4464	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.15** W/kg	Nilai tipikal
4465	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.37** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4466	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.79** W/kg	Nilai tipikal
4467	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.58** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4468	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.23** W/kg	Nilai tipikal
4469	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.39** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4470	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.84** W/kg	Nilai tipikal
4471	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.60** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4472	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.28** W/kg	Nilai tipikal
4473	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.45** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4474	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.5 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.95** W/kg	Nilai tipikal
4475	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.65** W/lb	Nilai maksimum terjamin
4476	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.38** W/kg	Nilai tipikal
4477	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4478	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.04** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4479	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.12** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4480	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.19** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4481	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4482	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4483	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.45** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4484	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.19** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4485	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4486	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.38** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4487	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.46** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4488	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.58** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4489	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.51** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4490	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.64** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4491	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.77** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4492	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.92** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4493	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.92** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4494	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.99** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4495	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**0.99** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4496	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.03** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4497	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.05** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4498	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.12** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4499	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.12** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4500	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.18** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4501	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.18** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4502	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.25** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4503	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4504	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4505	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.32** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4506	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.38** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4507	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.45** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4508	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.45** W/kg	Nilai maksimum terjamin
4509	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Rugi inti spesifik	60 Hz / 1.7 T Tidak disebutkan apakah B atau J	**1.64** W/kg	Nilai maksimum terjamin

Sifat lainnya

Frekuensi tidak disebutkan secara terpisah

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4510	**H100-27** Aperam	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4511	**H100-30** Aperam	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4512	**H105-30** Aperam	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4513	**H110-27** Aperam	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4514	**H110-30** Aperam	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4515	**H120-30** Aperam	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
4516	**L080-23** Aperam	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
4517	**L085-23** Aperam	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4518	**L085-27** Aperam	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
4519	**L090-23** Aperam	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
4520	**L090-27** Aperam	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
4521	**L095-27** Aperam	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
4522	**L100-27** Aperam	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
4523	**R120-27** Aperam	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
4524	**R130-27** Aperam	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
4525	**R130-30** Aperam	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
4526	**R140-30** Aperam	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
4527	**18QG080** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4528	**18QG085** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4529	**18QG095** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4530	**18RK065** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4531	**18RK070** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4532	**18RK075** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
4533	**18RK085** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
4534	**20QG080** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4535	**20QG085** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4536	**20QG095** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4537	**20RK070** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4538	**20RK075** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4539	**20RK085** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4540	**23Q110** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
4541	**23QG085** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4542	**23QG090** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4543	**23QG095** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4544	**23QG100** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4545	**23RK075** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4546	**23RK080** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4547	**23RK085** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4548	**23RK090** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4549	**23RK100** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4550	**27Q120** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
4551	**27QG090** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4552	**27QG095** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4553	**27QG100** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4554	**27QG120** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4555	**27RK085** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4556	**27RK090** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4557	**27RK095** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4558	**27RK100** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4559	**30Q120** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4560	**30Q130** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
4561	**30QG100** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4562	**30QG105** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4563	**30QG120** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4564	**30RK095** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4565	**30RK100** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4566	**30RK105** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4567	**35Q145** Baosteel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai tipikal
4568	**35Q155** Baosteel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.86** T	Nilai tipikal
4569	**35QG135** Baosteel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4570	**B18HS065** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4571	**B18HS065** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4572	**B18HS065** Baosteel	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4573	**B18HS070** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4574	**B18HS070** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4575	**B18HS070** Baosteel	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4576	**B18HS075** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4577	**B18HS075** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4578	**B18HS075** Baosteel	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4579	**B18P070** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4580	**B18P070** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4581	**B18P070** Baosteel	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4582	**B18P075** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4583	**B18P075** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4584	**B18P075** Baosteel	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4585	**B18P080** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4586	**B18P080** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4587	**B18P080** Baosteel	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4588	**B18P085** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4589	**B18P085** Baosteel	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4590	**B18R055** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4591	**B18R055** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4592	**B18R055** Baosteel	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4593	**B18R060** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4594	**B18R060** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4595	**B18R060** Baosteel	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4596	**B18R065** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4597	**B18R065** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4598	**B18R065** Baosteel	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4599	**B18R070** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4600	**B18R070** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4601	**B18R070** Baosteel	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4602	**B18R075** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4603	**B18R075** Baosteel	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
4604	**B18R075** Baosteel	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4605	**B20HS065** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4606	**B20HS065** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4607	**B20HS065** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4608	**B20HS070** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4609	**B20HS070** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4610	**B20HS070** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4611	**B20HS075** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4612	**B20HS075** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4613	**B20HS075** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4614	**B20HS080** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4615	**B20HS080** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4616	**B20HS080** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4617	**B20HS085** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4618	**B20HS085** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4619	**B20HS085** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4620	**B20P075** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4621	**B20P075** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4622	**B20P075** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4623	**B20P080** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4624	**B20P080** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4625	**B20P080** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4626	**B20P085** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4627	**B20P085** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4628	**B20P085** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4629	**B20PD080** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4630	**B20PD080** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4631	**B20R060** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4632	**B20R060** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4633	**B20R060** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4634	**B20R065** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4635	**B20R065** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4636	**B20R065** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4637	**B20R070** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4638	**B20R070** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4639	**B20R070** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4640	**B20R075** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4641	**B20R075** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4642	**B20R075** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4643	**B20R080** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4644	**B20R080** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4645	**B20R080** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4646	**B20R085** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4647	**B20R085** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.950** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4648	**B20RD065** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4649	**B20RD065** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4650	**B20RD070** Baosteel	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4651	**B20RD070** Baosteel	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4652	**B23G110** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
4653	**B23G110** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4654	**B23G110** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4655	**B23HS070** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4656	**B23HS070** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4657	**B23HS070** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4658	**B23HS075** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4659	**B23HS075** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4660	**B23HS075** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4661	**B23HS080** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4662	**B23HS080** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4663	**B23HS080** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4664	**B23HS085** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4665	**B23HS085** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4666	**B23HS085** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4667	**B23HS090** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4668	**B23HS090** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4669	**B23HS090** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4670	**B23P080** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4671	**B23P080** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4672	**B23P080** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4673	**B23P085** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4674	**B23P085** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4675	**B23P085** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4676	**B23P090** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4677	**B23P090** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4678	**B23P090** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4679	**B23P095** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4680	**B23P095** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4681	**B23P095** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4682	**B23P100** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4683	**B23P100** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4684	**B23P100** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4685	**B23PD085** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4686	**B23PD085** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4687	**B23PD090** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4688	**B23PD090** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4689	**B23R070** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4690	**B23R070** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4691	**B23R070** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4692	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4693	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4694	**B23R075** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4695	**B23R075** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4696	**B23R075** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4697	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4698	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4699	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4700	**B23R080** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4701	**B23R080** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4702	**B23R080** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4703	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4704	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4705	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4706	**B23R085** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4707	**B23R085** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4708	**B23R085** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4709	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4710	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4711	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4712	**B23R090** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4713	**B23R090** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4714	**B23R090** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4715	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4716	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4717	**B23RD070** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4718	**B23RD070** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4719	**B23RD075** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4720	**B23RD075** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4721	**B23RD075** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4722	**B23RD075** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.97** Tanpa satuan	Nilai tipikal
4723	**B23RD080** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4724	**B23RD080** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4725	**B23RD080** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4726	**B23RD080** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.97** Tanpa satuan	Nilai tipikal
4727	**B23RD085** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4728	**B23RD085** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4729	**B23RD085** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4730	**B23RD085** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.97** Tanpa satuan	Nilai tipikal
4731	**B23RD090** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4732	**B23RD090** Baosteel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4733	**B23RD090** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4734	**B23RD090** Baosteel	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.97** Tanpa satuan	Nilai tipikal
4735	**B27G120** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
4736	**B27G120** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4737	**B27G120** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4738	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4739	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4740	**B27P085** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4741	**B27P085** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4742	**B27P085** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4743	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4744	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4745	**B27P090** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4746	**B27P090** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4747	**B27P090** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4748	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4749	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4750	**B27P095** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4751	**B27P095** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4752	**B27P095** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4753	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4754	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4755	**B27P100** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4756	**B27P100** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4757	**B27P100** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4758	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4759	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4760	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4761	**B27P110** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4762	**B27P110** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4763	**B27P110** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4764	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4765	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4766	**B27P120** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4767	**B27P120** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4768	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4769	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4770	**B27R080** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4771	**B27R080** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4772	**B27R080** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4773	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4774	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4775	**B27R085** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4776	**B27R085** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4777	**B27R085** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4778	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4779	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4780	**B27R090** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4781	**B27R090** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4782	**B27R090** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4783	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4784	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4785	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4786	**B27R095** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4787	**B27R095** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4788	**B27R095** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4789	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4790	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4791	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4792	**B30G120** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.86** T	Nilai minimum terjamin
4793	**B30G120** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4794	**B30G120** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4795	**B30G130** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
4796	**B30G130** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
4797	**B30G130** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4798	**B30P090** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4799	**B30P090** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4800	**B30P090** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4801	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4802	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4803	**B30P095** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4804	**B30P095** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4805	**B30P095** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4806	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4807	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4808	**B30P100** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4809	**B30P100** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4810	**B30P100** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4811	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4812	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4813	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4814	**B30P105** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4815	**B30P105** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4816	**B30P105** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4817	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4818	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4819	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4820	**B30P120** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4821	**B30P120** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4822	**B30P120** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4823	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4824	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4825	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4826	**B30R090** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4827	**B30R090** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4828	**B30R090** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4829	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4830	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4831	**B30R095** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4832	**B30R095** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4833	**B30R095** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4834	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4835	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4836	**B30R100** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4837	**B30R100** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4838	**B30R100** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4839	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4840	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4841	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4842	**B30R105** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4843	**B30R105** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4844	**B30R105** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4845	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4846	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4847	**B35G135** Baosteel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.86** T	Nilai minimum terjamin
4848	**B35G135** Baosteel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4849	**B35G135** Baosteel	0.35	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4850	**B35G145** Baosteel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.86** T	Nilai minimum terjamin
4851	**B35G145** Baosteel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4852	**B35G145** Baosteel	0.35	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4853	**B35G155** Baosteel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4854	**B35G155** Baosteel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4855	**B35G155** Baosteel	0.35	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4856	**B35P115** Baosteel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4857	**B35P115** Baosteel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4858	**B35P115** Baosteel	0.35	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4859	**B35P125** Baosteel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4860	**B35P125** Baosteel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4861	**B35P125** Baosteel	0.35	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4862	**B35P135** Baosteel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
4863	**B35P135** Baosteel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4864	**B35P135** Baosteel	0.35	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
4865	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
4866	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.880** T	Nilai minimum terjamin
4868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.917** T	Nilai tipikal
4869	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.880** T	Nilai minimum terjamin
4870	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.916** T	Nilai tipikal
4871	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.880** T	Nilai minimum terjamin
4872	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.918** T	Nilai tipikal
4873	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.880** T	Nilai minimum terjamin
4874	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.918** T	Nilai tipikal
4875	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.890** T	Nilai minimum terjamin
4876	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.920** T	Nilai tipikal
4877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.880** T	Nilai minimum terjamin
4878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.917** T	Nilai tipikal
4879	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Nilai minimum terjamin
4880	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
4881	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4882	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
4883	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Nilai minimum terjamin
4884	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
4885	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Nilai minimum terjamin
4886	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
4887	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Nilai minimum terjamin
4888	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
4889	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Nilai minimum terjamin
4890	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
4891	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Nilai minimum terjamin
4892	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Nilai tipikal
4893	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Nilai minimum terjamin
4894	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Induksi magnetik	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Nilai tipikal
4895	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
4896	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4897	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
4898	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4899	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.76** T	Nilai tipikal
4900	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
4901	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai tipikal
4902	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4903	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.81** T	Nilai tipikal
4904	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
4905	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4906	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
4907	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.81** T	Nilai tipikal
4908	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
4909	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4910	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
4911	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.81** T	Nilai tipikal
4912	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
4913	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4914	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
4915	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.85** T	Nilai tipikal
4916	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
4917	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4918	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
4919	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
4920	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
4921	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4922	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
4923	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4924	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4925	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.93** T	Nilai tipikal
4926	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.97** T	Nilai tipikal
4927	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4928	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4929	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4930	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.97** T	Nilai tipikal
4931	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4932	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4933	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4934	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.97** T	Nilai tipikal
4935	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
4936	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
4937	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4938	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
4939	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.83** T	Nilai tipikal
4940	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
4941	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4942	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
4943	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.82** T	Nilai tipikal
4944	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
4945	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4946	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
4947	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4948	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4949	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.93** T	Nilai tipikal
4950	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.97** T	Nilai tipikal
4951	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4952	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4953	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4954	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.97** T	Nilai tipikal
4955	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4956	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4957	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4958	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.97** T	Nilai tipikal
4959	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.76** T	Nilai tipikal
4960	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
4961	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai tipikal
4962	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
4963	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.74** T	Nilai tipikal
4964	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
4965	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4966	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4967	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.81** T	Nilai tipikal
4968	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4969	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4970	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
4971	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.81** T	Nilai tipikal
4972	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
4973	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4974	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
4975	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
4976	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4977	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
4978	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.98** T	Nilai tipikal
4979	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4980	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4981	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.93** T	Nilai tipikal
4982	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.98** T	Nilai tipikal
4983	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4984	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4985	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.93** T	Nilai tipikal
4986	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.98** T	Nilai tipikal
4987	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
4988	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
4989	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
4990	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
4991	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
4992	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
4993	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
4994	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
4995	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
4996	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
4997	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.93** T	Nilai tipikal
4998	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.98** T	Nilai tipikal
4999	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5000	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
5001	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.93** T	Nilai tipikal
5002	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.98** T	Nilai tipikal
5003	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.76** T	Nilai tipikal
5004	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5005	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai tipikal
5006	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5007	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.74** T	Nilai tipikal
5008	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5009	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
5010	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5011	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.73** T	Nilai tipikal
5012	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5013	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.83** T	Nilai tipikal
5014	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5015	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.82** T	Nilai tipikal
5016	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5017	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5018	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5019	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.82** T	Nilai tipikal
5020	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5021	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5022	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5023	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.82** T	Nilai tipikal
5024	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5025	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5026	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5027	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5028	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
5029	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5030	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.98** T	Nilai tipikal
5031	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5032	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
5033	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5034	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.98** T	Nilai tipikal
5035	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5036	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
5037	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.93** T	Nilai tipikal
5038	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.98** T	Nilai tipikal
5039	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.77** T	Nilai tipikal
5040	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5041	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai tipikal
5042	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5043	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.76** T	Nilai tipikal
5044	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5045	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
5046	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5047	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.74** T	Nilai tipikal
5048	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5049	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.83** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5050	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5051	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.83** T	Nilai tipikal
5052	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5053	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5054	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5055	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.83** T	Nilai tipikal
5056	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5057	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5058	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5059	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.83** T	Nilai tipikal
5060	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5061	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5062	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5063	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5064	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
5065	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.93** T	Nilai tipikal
5066	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.98** T	Nilai tipikal
5067	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 300 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5068	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai minimum terjamin
5069	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5070	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 2500 A/m	**1.97** T	Nilai tipikal
5071	**M-0H** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5072	**M-0H** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5073	**M-0H** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5074	**M-0H** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5075	**M-0H** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5076	**M-0H** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5077	**M-1H** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5078	**M-1H** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5079	**M-1H** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5080	**M-1H** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5081	**M-1H** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5082	**M-1H** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5083	**M-2H** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5084	**M-2H** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5085	**M-2H** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5086	**M-2H** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5087	**M-3** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5088	**M-3** JFE Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai tipikal
5089	**M-3** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5090	**M-3** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai tipikal
5091	**M-3H** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5092	**M-3H** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5093	**M-4** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5094	**M-4** JFE Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
5095	**M-4** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5096	**M-4** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai tipikal
5097	**M-5** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5098	**M-5** JFE Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
5099	**M-5** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5100	**M-5** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
5101	**M-6** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5102	**M-6** JFE Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.83** T	Nilai tipikal
5103	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5104	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5105	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5106	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5107	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5108	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5109	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5110	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5111	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5112	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5113	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5114	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5115	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5116	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5117	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5118	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5119	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5120	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5121	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5122	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5123	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5124	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5125	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5126	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5127	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5128	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5129	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5130	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5131	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5132	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5133	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5134	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5135	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5136	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5137	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5138	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5139	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5140	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5141	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5142	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5143	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5144	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5145	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5146	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5147	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5148	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5149	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5150	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5151	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5152	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5153	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5154	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5155	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5156	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5157	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5158	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5159	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5160	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5161	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5162	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5163	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5164	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5165	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5166	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5167	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5168	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5169	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5170	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5171	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5172	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5173	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5174	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5175	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5176	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5177	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5178	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5179	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5180	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5181	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5182	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5183	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5184	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5185	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5186	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5187	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5188	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5189	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5190	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5191	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5192	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5193	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5194	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5195	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5196	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5197	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5198	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5199	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5200	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5201	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5202	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5203	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5204	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5205	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5206	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5207	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5208	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5209	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5210	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5211	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5212	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5213	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5214	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5215	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5216	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5217	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5218	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5219	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5220	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5221	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5222	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5223	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5224	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5225	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5226	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5227	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5228	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5229	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5230	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5231	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5232	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5233	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5234	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5235	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5236	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5237	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5238	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5239	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5240	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5241	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5242	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5243	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5244	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5245	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5246	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5247	**M-1** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5248	**M-1** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5249	**M-1** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5250	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5251	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5252	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5253	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5254	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5255	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.95** T	Nilai tipikal
5256	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5257	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5258	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.96** T	Nilai tipikal
5259	**M-2** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5260	**M-2** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5261	**M-2** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5262	**M-3** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5263	**M-3** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5264	**M-3** Nippon Steel	0.23	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5265	**M-3** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5266	**M-3** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5267	**M-3** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5268	**M-3** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5269	**M-3** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5270	**M-3** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5271	**M-4** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5272	**M-4** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5273	**M-4** Nippon Steel	0.27	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5274	**M-4** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5275	**M-4** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5276	**M-4** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5277	**M-5** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5278	**M-5** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5279	**M-5** Nippon Steel	0.3	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5280	**M-5** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5281	**M-5** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5282	**M-5** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5283	**M-6** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5284	**M-6** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5285	**M-6** Nippon Steel	0.35	Induksi magnetik	H = 2500 A/m	**1.94** T	Nilai tipikal
5286	**M100-23P** NLMK	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5287	**M100-23P** NLMK	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5288	**M100-27P** NLMK	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5289	**M100-27P** NLMK	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5290	**M105-30P** NLMK	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5291	**M105-30P** NLMK	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai tipikal
5292	**M110-23S** NLMK	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.78** T	Nilai minimum terjamin
5293	**M110-23S** NLMK	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5294	**M110-27P** NLMK	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5295	**M110-27P** NLMK	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai tipikal
5296	**M110-30P** NLMK	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5297	**M110-30P** NLMK	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai tipikal
5298	**M120-27S** NLMK	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.78** T	Nilai minimum terjamin
5299	**M120-27S** NLMK	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.86** T	Nilai tipikal
5300	**M120-30S** NLMK	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.78** T	Nilai minimum terjamin
5301	**M120-30S** NLMK	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5302	**M130-30S** NLMK	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.78** T	Nilai minimum terjamin
5303	**M130-30S** NLMK	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai tipikal
5304	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5305	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5306	**M95-23P** NLMK	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5307	**M95-23P** NLMK	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5308	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5309	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5310	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5311	**T100-23D** NLMK	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.86** T	Nilai minimum terjamin
5312	**T100-27D** NLMK	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.86** T	Nilai minimum terjamin
5313	**T105-27S** NLMK	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5314	**T105-27S** NLMK	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5315	**T105-30D** NLMK	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5316	**T110-23S** NLMK	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
5317	**T110-27S** NLMK	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.86** T	Nilai minimum terjamin
5318	**T111-30S** NLMK	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5319	**T120-27S** NLMK	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.84** T	Nilai minimum terjamin
5320	**T120-30S** NLMK	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.86** T	Nilai minimum terjamin
5321	**T130-30S** NLMK	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.84** T	Nilai minimum terjamin
5322	**T95-23D** NLMK	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5323	**T95-27D** NLMK	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5324	**23PH085** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5325	**23PH085** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5326	**23PH090** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5327	**23PH090** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5328	**23PH095** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5329	**23PH095** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5330	**23PHD080** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5331	**23PHD080** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5332	**23PHD085** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5333	**23PHD085** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5334	**23PHD090** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5335	**23PHD090** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5336	**23PHE080** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5337	**23PHE080** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5338	**23PHE085** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5339	**23PHE085** POSCO	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5340	**27PG130** POSCO	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5341	**27PG130** POSCO	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
5342	**27PH095** POSCO	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5343	**27PH095** POSCO	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5344	**27PH100** POSCO	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5345	**27PH100** POSCO	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5346	**27PHD085** POSCO	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5347	**27PHD085** POSCO	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5348	**27PHD090** POSCO	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5349	**27PHD090** POSCO	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5350	**27PHD095** POSCO	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5351	**27PHD095** POSCO	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5352	**30PG120** POSCO	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5353	**30PG120** POSCO	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai tipikal
5354	**30PG130** POSCO	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5355	**30PG130** POSCO	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
5356	**30PH100** POSCO	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5357	**30PH100** POSCO	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5358	**30PH105** POSCO	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5359	**30PH105** POSCO	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5360	**30PHD095** POSCO	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5361	**30PHD095** POSCO	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5362	**30PHD100** POSCO	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5363	**30PHD100** POSCO	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5364	**35PG145** POSCO	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5365	**35PG145** POSCO	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.84** T	Nilai tipikal
5366	**35PG155** POSCO	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5367	**35PG155** POSCO	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.83** T	Nilai tipikal
5368	**15SQH085** Shougang	0.15	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5369	**15SQH085** Shougang	0.15	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.940** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5370	**18SQG075** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
5371	**18SQG075** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5372	**18SQG075** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5373	**18SQG075** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5374	**18SQG080** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5375	**18SQG080** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5376	**18SQG080** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5377	**18SQG080** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5378	**18SQG085** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5379	**18SQG085** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5380	**18SQG085** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5381	**18SQG085** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5382	**18SQG090** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5383	**18SQG090** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5384	**18SQG090** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5385	**18SQG090** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5386	**18SQGD060** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5387	**18SQGD060** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5388	**18SQGD060** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5389	**18SQGD060** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5390	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5391	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5392	**18SQGD065** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5393	**18SQGD065** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5394	**18SQGD065** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5395	**18SQGD065** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5396	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5397	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5398	**18SQGD070** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5399	**18SQGD070** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5400	**18SQGD070** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5401	**18SQGD070** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5402	**18SQGD075** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5403	**18SQGD075** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5404	**18SQGD075** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5405	**18SQGD075** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5406	**18SQH085** Shougang	0.18	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5407	**18SQH085** Shougang	0.18	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5408	**20SQG075** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
5409	**20SQG075** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5410	**20SQG075** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5411	**20SQG075** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5412	**20SQG080** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
5413	**20SQG080** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5414	**20SQG080** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5415	**20SQG080** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5416	**20SQG085** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5417	**20SQG085** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5418	**20SQG085** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5419	**20SQG085** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5420	**20SQG090** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5421	**20SQG090** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5422	**20SQG090** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5423	**20SQG090** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5424	**20SQG095** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5425	**20SQG095** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5426	**20SQG095** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5427	**20SQG095** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5428	**20SQGD060** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
5429	**20SQGD060** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5430	**20SQGD060** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5431	**20SQGD060** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5432	**20SQGD065** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
5433	**20SQGD065** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5434	**20SQGD065** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5435	**20SQGD065** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5436	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5437	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5438	**20SQGD070** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
5439	**20SQGD070** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5440	**20SQGD070** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5441	**20SQGD070** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5442	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5443	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5444	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5445	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5446	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5447	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5448	**20SQGD075** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5449	**20SQGD075** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5450	**20SQGD075** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5451	**20SQGD075** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5452	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5453	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5454	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5455	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5456	**20SQGD080** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5457	**20SQGD080** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5458	**20SQGD080** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5459	**20SQGD080** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5460	**20SQH085** Shougang	0.20	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5461	**20SQH085** Shougang	0.20	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5462	**23SQG080** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
5463	**23SQG080** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5464	**23SQG080** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5465	**23SQG080** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5466	**23SQG085** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
5467	**23SQG085** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5468	**23SQG085** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5469	**23SQG085** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5470	**23SQG090** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
5471	**23SQG090** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5472	**23SQG090** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5473	**23SQG090** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5474	**23SQG095** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5475	**23SQG095** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5476	**23SQG095** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5477	**23SQG095** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5478	**23SQG100** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5479	**23SQG100** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5480	**23SQG100** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5481	**23SQG100** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5482	**23SQGD070** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
5483	**23SQGD070** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5484	**23SQGD070** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5485	**23SQGD070** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5486	**23SQGD075** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
5487	**23SQGD075** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5488	**23SQGD075** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5489	**23SQGD075** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5490	**23SQGD080** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
5491	**23SQGD080** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5492	**23SQGD080** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5493	**23SQGD080** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5494	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5495	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5496	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.93** T	Nilai tipikal
5497	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5498	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5499	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5500	**23SQGD085** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai minimum terjamin
5501	**23SQGD085** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5502	**23SQGD085** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5503	**23SQGD085** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5504	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5505	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5506	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5507	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5508	**23SQGD090** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5509	**23SQGD090** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5510	**23SQGD090** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5511	**23SQGD090** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5512	**23SQH090** Shougang	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5513	**23SQH090** Shougang	0.23	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.955** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5514	**27SQG090** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5515	**27SQG090** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5516	**27SQG090** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5517	**27SQG090** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5518	**27SQG095** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5519	**27SQG095** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5520	**27SQG095** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5521	**27SQG095** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5522	**27SQG100** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5523	**27SQG100** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5524	**27SQG100** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5525	**27SQG100** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5526	**27SQG110** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5527	**27SQG110** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5528	**27SQG110** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5529	**27SQG110** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5530	**27SQGD080** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5531	**27SQGD080** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5532	**27SQGD080** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5533	**27SQGD080** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5534	**27SQGD085** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5535	**27SQGD085** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5536	**27SQGD085** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5537	**27SQGD085** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5538	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5539	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5540	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5541	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5542	**27SQGD090** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5543	**27SQGD090** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5544	**27SQGD090** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5545	**27SQGD090** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5546	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5547	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5548	**27SQGD095** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5549	**27SQGD095** Shougang	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5550	**27SQGD095** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5551	**27SQGD095** Shougang	0.27	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5552	**30SQG095** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5553	**30SQG095** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5554	**30SQG095** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5555	**30SQG095** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5556	**30SQG100** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5557	**30SQG100** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.92** T	Nilai tipikal
5558	**30SQG100** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5559	**30SQG100** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5560	**30SQG105** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5561	**30SQG105** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5562	**30SQG105** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5563	**30SQG105** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5564	**30SQG120** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5565	**30SQG120** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5566	**30SQG120** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5567	**30SQG120** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5568	**30SQGD090** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5569	**30SQGD090** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5570	**30SQGD090** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5571	**30SQGD090** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5572	**30SQGD095** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5573	**30SQGD095** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5574	**30SQGD095** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5575	**30SQGD095** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5576	**30SQGD100** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5577	**30SQGD100** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5578	**30SQGD100** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5579	**30SQGD100** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5580	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5581	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5582	**30SQGD105** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5583	**30SQGD105** Shougang	0.30	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5584	**30SQGD105** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.960** Tanpa satuan	Nilai minimum terjamin
5585	**30SQGD105** Shougang	0.30	Faktor penumpukan laminasi	-	**0.965** Tanpa satuan	Nilai tipikal
5586	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5587	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5588	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5589	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai tipikal
5590	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5591	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.86** T	Nilai tipikal
5592	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5593	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai tipikal
5594	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5595	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai tipikal
5596	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5597	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5598	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5599	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai tipikal
5600	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5601	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5602	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5603	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5604	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5605	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai tipikal
5606	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5607	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5608	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5609	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5610	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5611	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5612	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5613	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5614	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5615	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.89** T	Nilai tipikal
5616	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.80** T	Nilai minimum terjamin
5617	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai tipikal
5618	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5619	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5620	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5621	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5622	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.87** T	Nilai minimum terjamin
5623	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5624	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5625	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5626	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5627	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.90** T	Nilai tipikal
5628	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5629	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Induksi magnetik	H = 800 A/m	**1.91** T	Nilai tipikal
5630	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
5631	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
5632	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
5633	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
5634	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5635	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5636	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5637	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
5638	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
5639	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5640	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5641	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5642	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5643	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5644	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5645	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5646	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5647	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5648	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5649	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5650	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5651	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5652	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5653	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin

Nomor	Produsen / Mutu	Ketebalan mm	Sifat	Titik uji	Nilai	Jenis nilai
5654	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5655	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5656	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.85** T	Nilai minimum terjamin
5657	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5658	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5659	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5660	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5661	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin
5662	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Polarisasi magnetik	H = 800 A/m	**1.88** T	Nilai minimum terjamin

Sumber produsen dan kondisi pengujian

Gunakan nomor tabel dan baris untuk menelusuri kondisi pengujian asli.

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

Revisi Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) Dokumen resmi

Halaman 28 PDF · Baris data 18-23, 32-37, 44-53, 64-73, 82-91, 98-103, 2374-2379, 2388-2393, 2400-2409, 2420-2429, 2438-2447, 2454-2459

Halaman sumber dan metode pengujian Table D.5 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Mutu baja dari dokumen lama. Konfirmasikan ketersediaannya sebelum memesan.

Halaman 29 PDF · Baris data 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 2380, 2382, 2384, 2386, 2394, 2396, 2398

Halaman sumber dan metode pengujian Table D.5 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

Mutu baja dari dokumen lama. Konfirmasikan ketersediaannya sebelum memesan.

Halaman 29 PDF · Baris data 25, 27, 29, 31, 39, 41, 43, 2381, 2383, 2385, 2387, 2395, 2397, 2399

Halaman sumber dan metode pengujian Table D.5 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Mutu baja dari dokumen lama. Konfirmasikan ketersediaannya sebelum memesan.

Halaman 29 PDF · Baris data 54-63, 74-81, 92-97, 2410-2419, 2430-2437, 2448-2453

Halaman sumber dan metode pengujian Table D.5 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Mutu baja dari dokumen lama. Konfirmasikan ketersediaannya sebelum memesan.

Halaman 12 PDF · Baris data 104, 106, 108

Halaman sumber dan metode pengujian Table 6 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Halaman 27 PDF · Baris data 105, 107, 109, 145, 147, 150, 153, 156, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559

Halaman sumber dan metode pengujian Table D.1 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Halaman 10 PDF · Baris data 110, 114, 118, 122, 157, 161, 165, 2460, 2464, 2468, 2472, 2500, 2504, 2508

Halaman sumber dan metode pengujian Table 4 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Halaman 26 PDF · Baris data 111, 113, 115, 117, 119, 121, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 198, 200, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 306, 308, 312, 314, 319, 321, 326, 328, 333, 335, 343, 345, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 404, 406, 411, 413, 421, 423, 431, 433, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2541, 2543, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2639, 2641, 2645, 2647, 2651, 2653, 2657, 2659, 2663, 2665, 2671, 2673, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2723, 2725, 2729, 2731, 2737, 2739, 2745, 2747, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799, 2801

Halaman sumber dan metode pengujian Table D.1 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Halaman 10 PDF · Baris data 112, 116, 120, 123, 159, 163, 167, 2462, 2466, 2470, 2473, 2502, 2506, 2510

Halaman sumber dan metode pengujian Table 4 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Halaman 11 PDF · Baris data 124, 128, 132, 136, 140, 2474, 2478, 2482, 2486, 2490

Halaman sumber dan metode pengujian Table 5 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Halaman 26 PDF · Baris data 125, 129, 133, 137, 141, 172, 176, 180, 184, 188, 2475, 2479, 2483, 2487, 2491, 2515, 2519, 2523, 2527, 2531

Halaman sumber dan metode pengujian Table D.1 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

Halaman 11 PDF · Baris data 126, 130, 134, 138, 142, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492

Halaman sumber dan metode pengujian Table 5 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Halaman 26 PDF · Baris data 127, 131, 135, 139, 143, 174, 178, 182, 186, 190, 2477, 2481, 2485, 2489, 2493, 2517, 2521, 2525, 2529, 2533

Halaman sumber dan metode pengujian Table D.1 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Halaman 13 PDF · Baris data 144, 146, 149, 152, 155, 201, 205, 209, 213, 217, 2495, 2497, 2499, 2546, 2550, 2554, 2558

Halaman sumber dan metode pengujian Table 6 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Halaman 13 PDF · Baris data 148, 151, 154, 203, 207, 211, 215, 2494, 2496, 2498, 2544, 2548, 2552, 2556

Halaman sumber dan metode pengujian Table 6 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Halaman 14 PDF · Baris data 169, 239, 241, 2512, 2580, 2582

Halaman sumber dan metode pengujian Table 9 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Halaman 14 PDF · Baris data 170, 240, 242, 2513, 2581, 2583

Halaman sumber dan metode pengujian Table 9 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Halaman 12 PDF · Baris data 171, 175, 179, 183, 187, 191, 2514, 2518, 2522, 2526, 2530, 2534

Halaman sumber dan metode pengujian Table 5 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Halaman 12 PDF · Baris data 173, 177, 181, 185, 189, 192, 2516, 2520, 2524, 2528, 2532, 2535

Halaman sumber dan metode pengujian Table 5 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Halaman 14 PDF · Baris data 193, 195, 2536, 2538

Halaman sumber dan metode pengujian Table 9 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Halaman 14 PDF · Baris data 194, 196, 2537, 2539

Halaman sumber dan metode pengujian Table 9 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Halaman 10 PDF · Baris data 197, 305, 388, 392, 471, 475, 479, 2540, 2638, 2708, 2712, 2778, 2782, 2786

Halaman sumber dan metode pengujian Table 3 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Halaman 10 PDF · Baris data 199, 307, 390, 394, 473, 477, 481, 2542, 2640, 2710, 2714, 2780, 2784, 2788

Halaman sumber dan metode pengujian Table 3 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Halaman 11 PDF · Baris data 219, 223, 227, 231, 235, 311, 318, 325, 332, 342, 349, 396, 403, 410, 420, 430, 483, 487, 491, 2560, 2564, 2568, 2572, 2576, 2644, 2650, 2656, 2662, 2670, 2676, 2716, 2722, 2728, 2736, 2744, 2790, 2794, 2798

Halaman sumber dan metode pengujian Table 4 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Halaman 11 PDF · Baris data 221, 225, 229, 233, 237, 313, 320, 327, 334, 344, 350, 398, 405, 412, 422, 432, 485, 489, 493, 2562, 2566, 2570, 2574, 2578, 2646, 2652, 2658, 2664, 2672, 2677, 2718, 2724, 2730, 2738, 2746, 2792, 2796, 2800

Halaman sumber dan metode pengujian Table 4 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Halaman 12 PDF · Baris data 243, 250, 260, 270, 280, 354, 361, 368, 378, 440, 447, 454, 464, 2584, 2590, 2598, 2606, 2614, 2680, 2686, 2692, 2700, 2752, 2758, 2764, 2772

Halaman sumber dan metode pengujian Table 5 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Halaman 27 PDF · Baris data 244, 246, 251, 253, 261, 263, 271, 273, 281, 283, 355, 357, 362, 364, 369, 371, 379, 381, 441, 443, 448, 450, 455, 457, 465, 467, 2585, 2587, 2591, 2593, 2599, 2601, 2607, 2609, 2615, 2617, 2681, 2683, 2687, 2689, 2693, 2695, 2701, 2703, 2753, 2755, 2759, 2761, 2765, 2767, 2773, 2775

Halaman sumber dan metode pengujian Table D.1 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Halaman 12 PDF · Baris data 245, 252, 262, 272, 282, 356, 363, 370, 380, 442, 449, 456, 466, 2586, 2592, 2600, 2608, 2616, 2682, 2688, 2694, 2702, 2754, 2760, 2766, 2774

Halaman sumber dan metode pengujian Table 5 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Halaman 13 PDF · Baris data 247, 254, 264, 274, 284, 2588, 2594, 2602, 2610, 2618
Halaman sumber dan metode pengujian Table 7 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Halaman 13 PDF · Baris data 248, 256, 266, 276, 285, 2589, 2596, 2604, 2612, 2619
Halaman sumber dan metode pengujian Table 7 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Halaman 13 PDF · Baris data 249, 258, 268, 278, 286, 317, 324, 331, 340, 348, 353, 402, 409, 418, 428, 438
Halaman sumber dan metode pengujian Table 7 · IEC/TR 62581-2010
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

Halaman 27 PDF · Baris data 255, 257, 265, 267, 275, 277, 373, 375, 383, 385, 459, 461, 2595, 2597, 2603, 2605, 2611, 2613, 2697, 2699, 2705, 2707, 2769, 2771
Halaman sumber dan metode pengujian Table D.2 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Halaman 27 PDF · Baris data 259, 269, 279, 341, 377, 387, 419, 429, 439, 463
Halaman sumber dan metode pengujian Table D.2 · IEC/TR 62581-2010
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

Halaman 14 PDF · Baris data 287, 289, 293, 297, 301, 2620, 2622, 2626, 2630, 2634
Halaman sumber dan metode pengujian Table 9 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Halaman 14 PDF · Baris data 288, 291, 295, 299, 303, 2621, 2624, 2628, 2632, 2636
Halaman sumber dan metode pengujian Table 9 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Halaman 28 PDF · Baris data 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637
Halaman sumber dan metode pengujian Table D.3 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Halaman 14 PDF · Baris data 309, 2642
Halaman sumber dan metode pengujian Table 8 · GB/T 3655 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Halaman 14 PDF · Baris data 310, 2643
Halaman sumber dan metode pengujian Table 8 · GB/T 3655 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Halaman 13 PDF · Baris data 315, 322, 329, 336, 346, 351, 400, 407, 414, 424, 434, 2648, 2654, 2660, 2666, 2674, 2678, 2720, 2726, 2732, 2740, 2748
Halaman sumber dan metode pengujian Table 7 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Halaman 13 PDF · Baris data 316, 323, 330, 338, 347, 352, 401, 408, 416, 426, 436, 2649, 2655, 2661, 2668, 2675, 2679, 2721, 2727, 2734, 2742, 2750

Halaman sumber dan metode pengujian Table 7 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Halaman 27 PDF · Baris data 337, 339, 415, 417, 425, 427, 435, 437, 2667, 2669, 2733, 2735, 2741, 2743, 2749, 2751

Halaman sumber dan metode pengujian Table D.2 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Halaman 14 PDF · Baris data 358, 365, 372, 382, 444, 451, 458, 468, 2684, 2690, 2696, 2704, 2756, 2762, 2768, 2776

Halaman sumber dan metode pengujian Table 7 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Halaman 14 PDF · Baris data 359, 366, 374, 384, 445, 452, 460, 469, 2685, 2691, 2698, 2706, 2757, 2763, 2770, 2777

Halaman sumber dan metode pengujian Table 7 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Halaman 14 PDF · Baris data 360, 367, 376, 386, 446, 453, 462, 470

Halaman sumber dan metode pengujian Table 7 · IEC/TR 62581-2010

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

Halaman 28 PDF · Baris data 4527-4529, 4534-4536, 4540-4544, 4550-4554, 4559-4563, 4567-4569

Halaman sumber dan metode pengujian Table D.5 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Mutu baja dari dokumen lama. Konfirmasikan ketersediaannya sebelum memesan.

Halaman 29 PDF · Baris data 4530-4533, 4537-4539, 4545-4549, 4555-4558, 4564-4566

Halaman sumber dan metode pengujian Table D.5 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Mutu baja dari dokumen lama. Konfirmasikan ketersediaannya sebelum memesan.

Halaman 12 PDF · Baris data 4570, 4573, 4576

Halaman sumber dan metode pengujian Table 6 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 27 PDF · Baris data 4571, 4574, 4577, 4606, 4609, 4612, 4615, 4618, 4656, 4659, 4662, 4665, 4668

Halaman sumber dan metode pengujian Table D.1 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 12 PDF · Baris data 4572, 4575, 4578

Halaman sumber dan metode pengujian Table 6 · GB/T 19289

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Halaman 10 PDF · Baris data 4579, 4582, 4585, 4588, 4620, 4623, 4626
Halaman sumber dan metode pengujian Table 4 · GB/T 3655 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 26 PDF · Baris data 4580, 4583, 4586, 4621, 4624, 4627, 4653, 4671, 4674, 4677, 4680, 4683, 4736, 4741, 4746, 4751, 4756, 4762, 4793, 4796, 4799, 4804, 4809, 4815, 4821, 4848, 4851, 4854, 4857, 4860, 4863
Halaman sumber dan metode pengujian Table D.1 · GB/T 3655 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 10 PDF · Baris data 4581, 4584, 4587, 4589, 4622, 4625, 4628
Halaman sumber dan metode pengujian Table 4 · GB/T 19289
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Halaman 11 PDF · Baris data 4590, 4593, 4596, 4599, 4602
Halaman sumber dan metode pengujian Table 5 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 26 PDF · Baris data 4591, 4594, 4597, 4600, 4603, 4632, 4635, 4638, 4641, 4644
Halaman sumber dan metode pengujian Table D.1 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 11 PDF · Baris data 4592, 4595, 4598, 4601, 4604
Halaman sumber dan metode pengujian Table 5 · GB/T 19289
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Halaman 13 PDF · Baris data 4605, 4608, 4611, 4614, 4617, 4655, 4658, 4661, 4664, 4667
Halaman sumber dan metode pengujian Table 6 · GB/T 3655 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 13 PDF · Baris data 4607, 4610, 4613, 4616, 4619, 4657, 4660, 4663, 4666, 4669
Halaman sumber dan metode pengujian Table 6 · GB/T 19289
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Halaman 14 PDF · Baris data 4629, 4685, 4687
Halaman sumber dan metode pengujian Table 9 · GB/T 3655 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 14 PDF · Baris data 4630, 4649, 4651, 4686, 4688, 4718, 4721, 4725, 4729, 4733
Halaman sumber dan metode pengujian Table 9 · GB/T 19289
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Halaman 12 PDF · Baris data 4631, 4634, 4637, 4640, 4643, 4646, 4689, 4694, 4700, 4706, 4712, 4770, 4775, 4780, 4786, 4826, 4831, 4836, 4842
Halaman sumber dan metode pengujian Table 5 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 12 PDF · Baris data 4633, 4636, 4639, 4642, 4645, 4647, 4691, 4696, 4702, 4708, 4714, 4772, 4777, 4782, 4788, 4828, 4833, 4838, 4844
Halaman sumber dan metode pengujian Table 5 · GB/T 19289
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Halaman 14 PDF · Baris data 4648, 4650, 4717, 4719, 4723, 4727, 4731
Halaman sumber dan metode pengujian Table 9 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 10 PDF · Baris data 4652, 4735, 4792, 4795, 4847, 4850, 4853
Halaman sumber dan metode pengujian Table 3 · GB/T 3655 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 10 PDF · Baris data 4654, 4737, 4794, 4797, 4849, 4852, 4855
Halaman sumber dan metode pengujian Table 3 · GB/T 19289
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Halaman 11 PDF · Baris data 4670, 4673, 4676, 4679, 4682, 4740, 4745, 4750, 4755, 4761, 4766, 4798, 4803, 4808, 4814, 4820, 4856, 4859, 4862
Halaman sumber dan metode pengujian Table 4 · GB/T 3655 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 11 PDF · Baris data 4672, 4675, 4678, 4681, 4684, 4742, 4747, 4752, 4757, 4763, 4767, 4800, 4805, 4810, 4816, 4822, 4858, 4861, 4864
Halaman sumber dan metode pengujian Table 4 · GB/T 19289
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Halaman 27 PDF · Baris data 4690, 4695, 4701, 4707, 4713, 4771, 4776, 4781, 4787, 4827, 4832, 4837, 4843
Halaman sumber dan metode pengujian Table D.1 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 13 PDF · Baris data 4692, 4697, 4703, 4709, 4715
Halaman sumber dan metode pengujian Table 7 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 13 PDF · Baris data 4693, 4699, 4705, 4711, 4716, 4744, 4749, 4754, 4760, 4765, 4769, 4802, 4807, 4813, 4819, 4825
Halaman sumber dan metode pengujian Table 7 · GB/T 19289
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Halaman 27 PDF · Baris data 4698, 4704, 4710, 4784, 4790, 4840
Halaman sumber dan metode pengujian Table D.2 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 28 PDF · Baris data 4720, 4724, 4728, 4732
Halaman sumber dan metode pengujian Table D.3 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 28 PDF · Baris data 4722, 4726, 4730, 4734
Halaman sumber dan metode pengujian Table D.3 · GB/T 19289
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Halaman 14 PDF · Baris data 4738
Halaman sumber dan metode pengujian Table 8 · GB/T 3655 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 14 PDF · Baris data 4739
Halaman sumber dan metode pengujian Table 8 · GB/T 19289
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Halaman 13 PDF · Baris data 4743, 4748, 4753, 4758, 4764, 4768, 4801, 4806, 4811, 4817, 4823
Halaman sumber dan metode pengujian Table 7 · GB/T 3655 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 27 PDF · Baris data 4759, 4812, 4818, 4824
Halaman sumber dan metode pengujian Table D.2 · GB/T 3655 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 14 PDF · Baris data 4773, 4778, 4783, 4789, 4829, 4834, 4839, 4845
Halaman sumber dan metode pengujian Table 7 · GB/T 13789 (uji lembar tunggal)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Halaman 14 PDF · Baris data 4774, 4779, 4785, 4791, 4830, 4835, 4841, 4846
Halaman sumber dan metode pengujian Table 7 · GB/T 19289
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Shougang

Shougang Cold Rolled Grain-Oriented Electrical Steel Product Manual
Revisi 2025 catalogue (official catalogue label; PDF dated 2025-07-23) Dokumen resmi

Halaman 9 PDF · Baris data 2062, 2092, 2136, 2178, 4271, 4293, 4327, 4359
Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 8 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

Halaman 9 PDF · Baris data 2063, 2093, 2137, 2179
Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 8 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

Halaman 8 PDF · Baris data 2064, 2067, 2070, 2073, 2094, 2097, 2100, 2103, 2106, 2138, 2141, 2144, 2147, 2150, 2180, 2183, 2186, 2189, 2210, 2213, 2216, 2219, 4273, 4275, 4277, 4279, 4295, 4297, 4299, 4301, 4303, 4329, 4331, 4333, 4335, 4337, 4361, 4363, 4365, 4367, 4383, 4385, 4387, 4389
Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 1 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

Halaman 7 PDF · Baris data 2065, 2068, 2071, 2074, 2095, 2098, 2101, 2104, 2107, 2139, 2142, 2145, 2148, 2151, 2181, 2184, 2187, 2190, 2211, 2214, 2217, 2220
Halaman sumber dan metode pengujian §2.4 Table 1 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

Halaman 8 PDF · Baris data 2066, 2069, 2072, 2075, 2096, 2099, 2102, 2105, 2108, 2140, 2143, 2146, 2149, 2152, 2182, 2185, 2188, 2191, 2212, 2215, 2218, 2221
Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 1 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

Halaman 8 PDF · Baris data 2076, 2081, 2086, 2089, 2109, 2112, 2117, 2126, 2133, 2153, 2156, 2159, 2168, 2175, 2192, 2195, 2202, 2207, 2222, 2225, 2228, 2233, 4281, 4285, 4289, 4291, 4305, 4307, 4311, 4319, 4325, 4339, 4341, 4343, 4351, 4357, 4369, 4371, 4377, 4381, 4391, 4393, 4395, 4399

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 2 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

Halaman 7 PDF · Baris data 2077, 2082, 2087, 2090, 2110, 2113, 2118, 2127, 2134, 2154, 2157, 2160, 2169, 2176, 2193, 2196, 2203, 2208, 2223, 2226, 2229, 2234

Halaman sumber dan metode pengujian §2.4 Table 2 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

Halaman 8 PDF · Baris data 2078, 2083, 2088, 2091, 2111, 2114, 2119, 2128, 2135, 2155, 2158, 2161, 2170, 2177, 2194, 2197, 2204, 2209, 2224, 2227, 2230, 2235

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 2 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

Halaman 9 PDF · Baris data 2079, 2084, 2115, 2122, 2129, 2164, 2171, 2200, 2205, 2231, 4283, 4287, 4309, 4315, 4321, 4347, 4353, 4375, 4379, 4397

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 3 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

Halaman 9 PDF · Baris data 2080, 2085, 2116, 2123, 2130, 2165, 2172, 2201, 2206, 2232

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 3 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

Halaman 9 PDF · Baris data 2120, 2162, 2198, 4313, 4345, 4373

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 7 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

Halaman 9 PDF · Baris data 2121, 2163, 2199

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 7 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

Halaman 9 PDF · Baris data 2124, 2131, 2166, 2173, 4317, 4323, 4349, 4355

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 4 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

Halaman 9 PDF · Baris data 2125, 2132, 2167, 2174

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 4 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

Halaman 9 PDF · Baris data 4272, 4294, 4328, 4360

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 8 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

Halaman 8 PDF · Baris data 4274, 4276, 4278, 4280, 4296, 4298, 4300, 4302, 4304, 4330, 4332, 4334, 4336, 4338, 4362, 4364, 4366, 4368, 4384, 4386, 4388, 4390

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 1 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

Halaman 8 PDF · Baris data 4282, 4286, 4290, 4292, 4306, 4308, 4312, 4320, 4326, 4340, 4342, 4344, 4352, 4358, 4370, 4372, 4378, 4382, 4392, 4394, 4396, 4400

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 2 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

Halaman 9 PDF · Baris data 4284, 4288, 4310, 4316, 4322, 4348, 4354, 4376, 4380, 4398

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 3 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

Halaman 9 PDF · Baris data 4314, 4346, 4374

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 7 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

Halaman 9 PDF · Baris data 4318, 4324, 4350, 4356

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 4 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

Halaman 9 PDF · Baris data 5368, 5406, 5460, 5512

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 8 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Halaman 9 PDF · Baris data 5369, 5407, 5461, 5513

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 8 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Halaman 7 PDF · Baris data 5370, 5374, 5378, 5382, 5408, 5412, 5416, 5420, 5424, 5462, 5466, 5470, 5474, 5478, 5514, 5518, 5522, 5526, 5552, 5556, 5560, 5564

Halaman sumber dan metode pengujian §2.4 Table 1 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Halaman 8 PDF · Baris data 5371, 5375, 5379, 5383, 5409, 5413, 5417, 5421, 5425, 5463, 5467, 5471, 5475, 5479, 5515, 5519, 5523, 5527, 5553, 5557, 5561, 5565

Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 1 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Halaman 7 PDF · Baris data 5372, 5376, 5380, 5384, 5410, 5414, 5418, 5422, 5426, 5464, 5468, 5472, 5476, 5480, 5516, 5520, 5524, 5528, 5554, 5558, 5562, 5566

Halaman sumber dan metode pengujian §2.4 Table 1 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Halaman 8 PDF · Baris data 5373, 5377, 5381, 5385, 5411, 5415, 5419, 5423, 5427, 5465, 5469, 5473, 5477, 5481, 5517, 5521, 5525, 5529, 5555, 5559, 5563, 5567
Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 1 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Halaman 7 PDF · Baris data 5386, 5392, 5398, 5402, 5428, 5432, 5438, 5448, 5456, 5482, 5486, 5490, 5500, 5508, 5530, 5534, 5542, 5548, 5568, 5572, 5576, 5582
Halaman sumber dan metode pengujian §2.4 Table 2 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Halaman 8 PDF · Baris data 5387, 5393, 5399, 5403, 5429, 5433, 5439, 5449, 5457, 5483, 5487, 5491, 5501, 5509, 5531, 5535, 5543, 5549, 5569, 5573, 5577, 5583
Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 2 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Halaman 7 PDF · Baris data 5388, 5394, 5400, 5404, 5430, 5434, 5440, 5450, 5458, 5484, 5488, 5492, 5502, 5510, 5532, 5536, 5544, 5550, 5570, 5574, 5578, 5584
Halaman sumber dan metode pengujian §2.4 Table 2 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Halaman 8 PDF · Baris data 5389, 5395, 5401, 5405, 5431, 5435, 5441, 5451, 5459, 5485, 5489, 5493, 5503, 5511, 5533, 5537, 5545, 5551, 5571, 5575, 5579, 5585
Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 2 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Halaman 9 PDF · Baris data 5390, 5396, 5436, 5444, 5452, 5496, 5504, 5540, 5546, 5580
Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 3 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Halaman 9 PDF · Baris data 5391, 5397, 5437, 5445, 5453, 5497, 5505, 5541, 5547, 5581
Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 3 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Halaman 9 PDF · Baris data 5442, 5494, 5538
Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 7 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Halaman 9 PDF · Baris data 5443, 5495, 5539
Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 7 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Halaman 9 PDF · Baris data 5446, 5454, 5498, 5506
Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 4 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Halaman 9 PDF · Baris data 5447, 5455, 5499, 5507
Halaman sumber dan metode pengujian §2.5 Table 4 · Tidak dicantumkan dalam tabel rujukan produsen
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets

Revisi D003jec_04_202407f Dokumen resmi

Halaman 10 PDF · Baris data 1775, 1777-1778, 1780-1781, 1783, 1799, 1801-1802, 1804-1805, 1807-1808, 1810-1811, 1813, 1844, 1846-1847, 1849-1850, 1852, 4083-4088, 4099-4108, 4129-4134, 5104-5105, 5107-5108, 5110-5111, 5128-5129, 5131-5132, 5134-5135, 5137-5138, 5140-5141, 5173-5174, 5176-5177, 5179-5180

Halaman sumber dan metode pengujian ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

Halaman 9 PDF · Baris data 1776, 1779, 1782, 1800, 1803, 1806, 1809, 1812, 1845, 1848, 1851, 5103, 5106, 5109, 5127, 5130, 5133, 5136, 5139, 5172, 5175, 5178

Halaman sumber dan metode pengujian ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Grade and Specification · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

Halaman 10 PDF · Baris data 1784, 1786-1787, 1789, 1814, 1816-1817, 1819-1820, 1822-1823, 1825, 4089-4092, 4109-4116, 5113-5114, 5116-5117, 5143-5144, 5146-5147, 5149-5150, 5152-5153

Halaman sumber dan metode pengujian ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Halaman 9 PDF · Baris data 1785, 1788, 1815, 1818, 1821, 1824, 5112, 5115, 5142, 5145, 5148, 5151

Halaman sumber dan metode pengujian ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Grade and Specification · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Halaman 6 PDF · Baris data 1790, 1792-1793, 1795, 1826, 1828-1829, 1831-1832, 1834-1835, 1837, 1853, 1855-1856, 1858-1859, 1861-1862, 1864, 1874, 1876-1877, 1879-1880, 1882-1883, 1885-1886, 1888, 1898, 1900-1901, 1903-1904, 1906-1907, 1909, 4093-4096, 4117-4124, 4135-4142, 4149-4158, 4165-4172, 5119-5120, 5122-5123, 5155-5156, 5158-5159, 5161-5162, 5164-5165, 5182-5183, 5185-5186, 5188-5189, 5191-5192, 5203-5204, 5206-5207, 5209-5210, 5212-5213, 5215-5216, 5227-5228, 5230-5231, 5233-5234, 5236-5237

Halaman sumber dan metode pengujian ORIENTCORE HI-B, Typical · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Halaman 5 PDF · Baris data 1791, 1794, 1827, 1830, 1833, 1836, 1854, 1857, 1860, 1863, 1875, 1878, 1881, 1884, 1887, 1899, 1902, 1905, 1908, 5118, 5121, 5154, 5157, 5160, 5163, 5181, 5184, 5187, 5190, 5202, 5205, 5208, 5211, 5214, 5226, 5229, 5232, 5235

Halaman sumber dan metode pengujian ORIENTCORE HI-B, Grade and Specification · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Halaman 6 PDF · Baris data 1796, 1798, 1838, 1840-1841, 1843, 1865, 1867-1868, 1870-1871, 1873, 1889, 1891-1892, 1894-1895, 1897, 4097-4098, 4125-4128, 4143-4148, 4159-4164, 5125-5126, 5167-5168, 5170-5171, 5194-5195, 5197-5198, 5200-5201, 5218-5219, 5221-5222, 5224-5225

Halaman sumber dan metode pengujian ORIENTCORE, Typical · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Halaman 5 PDF · Baris data 1797, 1839, 1842, 1866, 1869, 1872, 1890, 1893, 1896, 5124, 5166, 5169, 5193, 5196, 5199, 5217, 5220, 5223

Halaman sumber dan metode pengujian ORIENTCORE, Grade and Specification · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Halaman 8 PDF · Baris data 1910, 1912-1913, 1915-1916, 1918, 1922, 1924-1925, 1927-1928, 1930, 4173-4178, 4181-4186, 5239-5240, 5242-5243, 5245-5246, 5251-5252, 5254-5255, 5257-5258

Halaman sumber dan metode pengujian ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Halaman 7 PDF · Baris data 1911, 1914, 1917, 1923, 1926, 1929, 5238, 5241, 5244, 5250, 5253, 5256
Halaman sumber dan metode pengujian ORIENTCORE HI-B AISI, Grade and Specification · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Halaman 7 PDF · Baris data 1919, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 5247, 5259, 5262, 5265, 5268, 5271, 5274, 5277, 5280, 5283
Halaman sumber dan metode pengujian ORIENTCORE AISI, Grade and Specification · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Halaman 8 PDF · Baris data 1920-1921, 1932-1933, 1935-1936, 1938-1939, 1941-1942, 1944-1945, 1947-1948, 1950-1951, 1953-1954, 1956-1957, 4179-4180, 4187-4204, 5248-5249, 5260-5261, 5263-5264, 5266-5267, 5269-5270, 5272-5273, 5275-5276, 5278-5279, 5281-5282, 5284-5285
Halaman sumber dan metode pengujian ORIENTCORE AISI, Typical · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets

Revisi Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR Dokumen resmi

Halaman 8 PDF · Baris data 1582, 1584, 1627, 1629-1630, 1632, 1660, 1662-1663, 1665-1666, 1668, 1687, 1689-1690, 1692-1693, 1695, 3890, 3892, 3935, 3937-3938, 3940, 3968, 3970-3971, 3973-3974, 3976, 3995, 3997-3998, 4000-4001, 4003, 4899, 4901-4902, 4959, 4961-4963, 4965-4966, 5003, 5005-5007, 5009-5011, 5013-5014, 5039, 5041-5043, 5045-5047, 5049-5050
Halaman sumber dan metode pengujian JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Halaman 6 PDF · Baris data 1583, 1628, 1631, 1661, 1664, 1667, 1688, 1691, 1694, 3891, 3936, 3939, 3969, 3972, 3975, 3996, 3999, 4002, 4900, 4960, 4964, 5004, 5008, 5012, 5040, 5044, 5048
Halaman sumber dan metode pengujian JG CORE: Grades and Specifications · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Halaman 8 PDF · Baris data 1585, 1587-1588, 1590-1591, 1593, 1633, 1635-1636, 1638, 1669, 1671-1672, 1674-1675, 1677, 1696, 1698-1699, 1701-1702, 1704, 3893, 3895-3896, 3898-3899, 3901, 3941, 3943-3944, 3946, 3977, 3979-3980, 3982-3983, 3985, 4004, 4007, 4009-4010, 4012, 4903, 4905-4907, 4909-4911, 4913-4914, 4967, 4969-4971, 4973-4974, 5015, 5017-5019, 5021-5023, 5025-5026, 5051, 5053-5055, 5057-5059, 5061-5062
Halaman sumber dan metode pengujian JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Halaman 6 PDF · Baris data 1586, 1589, 1592, 1634, 1637, 1670, 1673, 1676, 1697, 1700, 1703, 3894, 3897, 3900, 3942, 3945, 3978, 3981, 3984, 4008, 4011, 4904, 4908, 4912, 4968, 4972, 5016, 5020, 5024, 5052, 5056, 5060
Halaman sumber dan metode pengujian JGH CORE: Grades and Specifications · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Halaman 8 PDF · Baris data 1594, 1596-1597, 1599, 3902, 3904-3905, 3907, 4915, 4917-4919, 4921-4922
Halaman sumber dan metode pengujian JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

Halaman 6 PDF · **Baris data 1595, 1598, 3903, 3906, 4916, 4920**
Halaman sumber dan metode pengujian JGHE CORE: Grades and Specifications · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

Halaman 9 PDF · **Baris data 1600, 1602-1603, 1605-1606, 1608, 1639, 1641-1642, 1644-1645, 1647, 1678, 1680-1681, 1683-1684, 1686, 1705, 1707-1708, 1710, 3908, 3910-3911, 3913-3914, 3916, 3947, 3949-3950, 3952-3953, 3955, 3986, 3988-3989, 3991-3992, 3994, 4013, 4015-4016, 4018, 4923, 4925-4927, 4929-4931, 4933-4934, 4975, 4977-4979, 4981-4983, 4985-4986, 5027, 5029-5031, 5033-5035, 5037-5038, 5063, 5065-5067, 5069-5070**
Halaman sumber dan metode pengujian JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Halaman 7 PDF · **Baris data 1601, 1604, 1607, 1640, 1643, 1646, 1679, 1682, 1685, 1706, 1709, 3909, 3912, 3915, 3948, 3951, 3954, 3987, 3990, 3993, 4014, 4017, 4924, 4928, 4932, 4976, 4980, 4984, 5028, 5032, 5036, 5064, 5068**
Halaman sumber dan metode pengujian JGS CORE: Grades and Specifications · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Halaman 9 PDF · **Baris data 1609, 1611-1612, 1614-1615, 1617, 1648, 1650-1651, 1653, 3917, 3919-3920, 3922-3923, 3925, 3956, 3958-3959, 3961, 4935, 4937-4939, 4941-4943, 4945-4946, 4987, 4989-4991, 4993-4994**
Halaman sumber dan metode pengujian JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Halaman 7 PDF · **Baris data 1610, 1613, 1616, 1649, 1652, 3918, 3921, 3924, 3957, 3960, 4936, 4940, 4944, 4988, 4992**
Halaman sumber dan metode pengujian JGSD CORE: Grades and Specifications · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Halaman 9 PDF · **Baris data 1618, 1620-1621, 1623-1624, 1626, 1654, 1656-1657, 1659, 3926, 3928-3929, 3931-3932, 3934, 3962, 3964-3965, 3967, 4947, 4949-4951, 4953-4955, 4957-4958, 4995, 4997-4999, 5001-5002**
Halaman sumber dan metode pengujian JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

Halaman 7 PDF · **Baris data 1619, 1622, 1625, 1655, 1658, 3927, 3930, 3933, 3963, 3966, 4948, 4952, 4956, 4996, 5000**
Halaman sumber dan metode pengujian JGSE CORE: Grades and Specifications · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

Halaman 10 PDF · **Baris data 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 4019, 4021, 4023, 4025, 4027, 4029, 4031, 4033, 4035, 4037, 4039, 4043, 4045, 4047, 4049, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061, 4063, 4065, 4067, 4069, 4071, 4073, 4075, 4077, 4079, 4081, 5071, 5073, 5075, 5077, 5079, 5081, 5083, 5085, 5087, 5089, 5091, 5093, 5095, 5097, 5099, 5101**
Halaman sumber dan metode pengujian AISI: Grades and Specifications · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

Halaman 11 PDF · **Baris data 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 4020, 4022, 4024, 4026, 4028, 4030, 4032, 4034, 4036, 4038, 4040, 4044, 4046, 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060, 4062, 4064, 4066, 4068, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082, 5072, 5074, 5076, 5078, 5080, 5082, 5084, 5086, 5088, 5090, 5092, 5094, 5096, 5098, 5100, 5102**
Halaman sumber dan metode pengujian AISI: Typical Magnetic Properties · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

Halaman 6 PDF · Baris data 4005

Halaman sumber dan metode pengujian JGH CORE: Grades and Specifications · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

Halaman 8 PDF · Baris data 4006

Halaman sumber dan metode pengujian JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

Halaman 10 PDF · Baris data 4041

Halaman sumber dan metode pengujian AISI: Grades and Specifications · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

Halaman 11 PDF · Baris data 4042

Halaman sumber dan metode pengujian AISI: Typical Magnetic Properties · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

POSCO

Electrical Steel: Grain-Oriented (English GO Catalog)

Revisi 2022 catalog; no additional revision stated Dokumen resmi

Halaman 7 PDF · Baris data 1996, 1998-1999, 2001-2002, 2004, 2023, 2025-2026, 2028, 2044, 2046-2047, 2049, 4205, 4207-4208, 4210-4211, 4213, 4232, 4234-4235, 4237, 4253, 4255-4256, 4258, 5325, 5327, 5329, 5343, 5345, 5357, 5359

Halaman sumber dan metode pengujian PH-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

Halaman 7 PDF · Baris data 1997, 2000, 2003, 2024, 2027, 2045, 2048, 4206, 4209, 4212, 4233, 4236, 4254, 4257, 5324, 5326, 5328, 5342, 5344, 5356, 5358

Halaman sumber dan metode pengujian PH-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Halaman 8 PDF · Baris data 2005, 2007-2008, 2010-2011, 2013, 2029, 2031-2032, 2034-2035, 2037, 2050, 2052-2053, 2055, 4214, 4216-4217, 4219-4220, 4222, 4238, 4240-4241, 4243-4244, 4246, 4259, 4261-4262, 4264, 5331, 5333, 5335, 5347, 5349, 5351, 5361, 5363

Halaman sumber dan metode pengujian PHD-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

Halaman 8 PDF · Baris data 2006, 2009, 2012, 2030, 2033, 2036, 2051, 2054, 4215, 4218, 4221, 4239, 4242, 4245, 4260, 4263, 5330, 5332, 5334, 5346, 5348, 5350, 5360, 5362

Halaman sumber dan metode pengujian PHD-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

Halaman 9 PDF · Baris data 2014, 2016-2017, 2019, 4223, 4225-4226, 4228, 5337, 5339

Halaman sumber dan metode pengujian PHE-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Lihat kondisi dalam dokumen sumber

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

Halaman 9 PDF · Baris data 2015, 2018, 4224, 4227, 5336, 5338
Halaman sumber dan metode pengujian PHE-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Halaman 6 PDF · Baris data 2020, 2022, 2038, 2040-2041, 2043, 2056, 2058-2059, 2061, 4229, 4231, 4247, 4249-4250, 4252, 4265, 4267-4268, 4270, 5341, 5353, 5355, 5365, 5367
Halaman sumber dan metode pengujian PG-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

Halaman 6 PDF · Baris data 2021, 2039, 2042, 2057, 2060, 4230, 4248, 4251, 4266, 4269, 5340, 5352, 5354, 5364, 5366
Halaman sumber dan metode pengujian PG-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Lihat kondisi dalam dokumen sumber
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency
Revisi 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) Dokumen resmi

Halaman 11 PDF · Baris data 1, 2357, 4510
Halaman sumber dan metode pengujian Table 12, guaranteed magnetic properties · Rangka Epstein (IEC 60404-2)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

Halaman 11 PDF · Baris data 2-6, 2358-2362, 4511-4515
Halaman sumber dan metode pengujian Table 12, guaranteed magnetic properties · Rangka Epstein (IEC 60404-2)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

Halaman 12 PDF · Baris data 7-12, 2363-2368
Halaman sumber dan metode pengujian Table 13, guaranteed magnetic properties · Uji lembar tunggal dan konversi menurut IEC 60404-8-7
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

Halaman 12 PDF · Baris data 13, 2369
Halaman sumber dan metode pengujian Table 13, guaranteed magnetic properties · Uji lembar tunggal dan konversi menurut IEC 60404-8-7
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

Halaman 10 PDF · Baris data 14-17, 2370-2373, 4523-4526
Halaman sumber dan metode pengujian Table 11, guaranteed magnetic properties · Rangka Epstein (IEC 60404-2)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

Halaman 12 PDF · Baris data 4516-4521
Halaman sumber dan metode pengujian Table 13, guaranteed magnetic properties · Metode pengukuran induksi magnetik tidak disebutkan
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

Halaman 12 PDF · Baris data 4522
Halaman sumber dan metode pengujian Table 13, guaranteed magnetic properties · Metode pengukuran induksi magnetik tidak disebutkan
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC

60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range

Revisi 03/2026 (printed, back cover) Dokumen resmi

Halaman 23 PDF · Baris data 2324-2338, 4477-4491, 5630-5644

Halaman sumber dan metode pengujian powercore magnetic properties (BIS 3024) · Rangka Epstein atau uji lembar tunggal (IS 649)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

Halaman 22 PDF · Baris data 2339-2356, 4492-4509, 5645-5662

Halaman sumber dan metode pengujian powercore magnetic properties (IEC 60404-8-7) · Uji lembar tunggal (IEC 60404-3) dengan konversi terbitan

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Mill publishes SST values after converting losses at 1.7 T by 0.925 (IEC 60404-8-7) and J800 by 1.01. Grades are laser domain refined unless otherwise agreed; guaranteed properties require written agreement.

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel

Revisi Bochnia 2023 (printed, back cover) Dokumen resmi

Halaman 7 PDF · Baris data 2236, 2240, 2244, 2248, 2252, 2260

Halaman sumber dan metode pengujian CGO DR magnetic properties (W/kg) · Uji lembar tunggal (IEC 60404-3:2009)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

Halaman 7 PDF · Baris data 2237-2239, 2241-2243, 2245-2247, 2249-2251, 2253-2255, 2261-2263, 4402, 4404, 4406, 4408, 4410, 4412, 4414, 4416, 4418, 4420, 4425, 4427, 5586-5595, 5598-5599

Halaman sumber dan metode pengujian CGO DR magnetic properties (W/kg) · Uji lembar tunggal (IEC 60404-3:2009)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Halaman 6 PDF · Baris data 2256, 2264, 2268, 2272, 2276, 2280, 2284, 2288, 2292, 2296

Halaman sumber dan metode pengujian CGO magnetic properties (W/kg) · Rangka Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

Halaman 6 PDF · Baris data 2257-2259, 2265-2267, 2269-2271, 2273-2275, 2277-2279, 2281-2283, 2285-2287, 2289-2291, 2293-2295, 2297-2299, 4421, 4423, 4428, 4430-4433, 4435-4436, 4438-4439, 4441-4444, 4446-4447, 4449-4450, 4452, 5596-5597, 5600-5617

Halaman sumber dan metode pengujian CGO magnetic properties (W/kg) · Rangka Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Halaman 11 PDF · Baris data 2300, 2304, 2308

Halaman sumber dan metode pengujian HGO DR magnetic properties (W/kg) · Uji lembar tunggal (IEC 60404-3:2009)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

Halaman 11 PDF · Baris data 2301-2303, 2305-2307, 2309-2311, 4454, 4456, 4458, 4460, 4462, 4464, 5618-5623

Halaman sumber dan metode pengujian HGO DR magnetic properties (W/kg) · Uji lembar tunggal (IEC 60404-3:2009)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Halaman 10 PDF · Baris data 2312, 2316, 2320

Halaman sumber dan metode pengujian HGO magnetic properties (W/kg) · Rangka Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

Halaman 10 PDF · Baris data 2313-2315, 2317-2319, 2321-2323, 4466, 4468, 4470, 4472, 4474, 4476, 5624-5629

Halaman sumber dan metode pengujian HGO magnetic properties (W/kg) · Rangka Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Halaman 7 PDF · Baris data 4401, 4403, 4405, 4407, 4409, 4411, 4413, 4415, 4417, 4419, 4424, 4426

Halaman sumber dan metode pengujian CGO DR magnetic properties (W/lb) · Uji lembar tunggal (IEC 60404-3:2009)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Halaman 6 PDF · Baris data 4422, 4429, 4434, 4437, 4440, 4445, 4448, 4451

Halaman sumber dan metode pengujian CGO magnetic properties (W/lb) · Rangka Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Halaman 11 PDF · Baris data 4453, 4455, 4457, 4459, 4461, 4463

Halaman sumber dan metode pengujian HGO DR magnetic properties (W/lb) · Uji lembar tunggal (IEC 60404-3:2009)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Halaman 10 PDF · Baris data 4465, 4467, 4469, 4471, 4473, 4475

Halaman sumber dan metode pengujian HGO magnetic properties (W/lb) · Rangka Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

Revisi 2024 (printed, cover) Dokumen resmi

Halaman 52 PDF · Baris data 1958

Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 52 PDF · Baris data 1959

Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Halaman 52 PDF · Baris data 1960

Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 52 PDF · Baris data 1961
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Halaman 51 PDF · Baris data 1962
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Baris data 1963
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Halaman 51 PDF · Baris data 1964
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Baris data 1965
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Halaman 51 PDF · Baris data 1966
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Baris data 1967
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Halaman 51 PDF · Baris data 1968
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Baris data 1969
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Halaman 51 PDF · Baris data 1970
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Baris data 1971
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Halaman 51 PDF · Baris data 1972
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Baris data 1973
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Halaman 51 PDF · Baris data 1974
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Baris data 1975
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Halaman 52 PDF · Baris data 1976
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 52 PDF · Baris data 1977
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Halaman 52 PDF · Baris data 1978
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 52 PDF · Baris data 1979
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Halaman 52 PDF · Baris data 1980
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 52 PDF · Baris data 1981
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Halaman 52 PDF · Baris data 1982
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi STO 05757665-008, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 52 PDF · Baris data 1983
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 52 PDF · Baris data 1984
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Baris data 1985
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Baris data 1986
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Halaman 51 PDF · Baris data 1987
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Baris data 1988
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Baris data 1989
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Baris data 1990
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Baris data 1991
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Baris data 1992
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Baris data 1993
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 52 PDF · Baris data 1994
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 52 PDF · Baris data 1995
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 52 PDF · Baris data 5286
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

Halaman 52 PDF · Baris data 5287
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

Halaman 52 PDF · Baris data 5288
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

Halaman 52 PDF · Baris data 5289
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

Halaman 51 PDF · Baris data 5290
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

Halaman 51 PDF · Baris data 5291
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

Halaman 51 PDF · Baris data 5292
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

Halaman 51 PDF · Baris data 5293
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

Halaman 51 PDF · Baris data 5294
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

Halaman 51 PDF · Baris data 5295
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

Halaman 51 PDF · Baris data 5296
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

Halaman 51 PDF · Baris data 5297
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

Halaman 51 PDF · Baris data 5298
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

Halaman 51 PDF · Baris data 5299
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

Halaman 51 PDF · Baris data 5300
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

Halaman 51 PDF · Baris data 5301
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

Halaman 51 PDF · Baris data 5302
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

Halaman 51 PDF · Baris data 5303
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

Halaman 52 PDF · Baris data 5304
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

Halaman 52 PDF · Baris data 5305
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

Halaman 52 PDF · Baris data 5306
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

Halaman 52 PDF · Baris data 5307
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

Halaman 52 PDF · Baris data 5308
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

Halaman 52 PDF · Baris data 5309
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

Halaman 52 PDF · Baris data 5310
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi STO 05757665-008, tabel pasal 9 tidak

menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

Halaman 52 PDF · Baris data 5311
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

Halaman 52 PDF · Baris data 5312
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

Halaman 51 PDF · Baris data 5313
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) EN grade designation is not listed. B800 as printed.

Halaman 51 PDF · Baris data 5314
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

Halaman 51 PDF · Baris data 5315
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

Halaman 51 PDF · Baris data 5316
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

Halaman 51 PDF · Baris data 5317
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

Halaman 51 PDF · Baris data 5318
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

Halaman 51 PDF · Baris data 5319
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

Halaman 51 PDF · Baris data 5320
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

Halaman 51 PDF · Baris data 5321
Halaman sumber dan metode pengujian §9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

Halaman 52 PDF · Baris data 5322
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

Halaman 52 PDF · Baris data 5323
Halaman sumber dan metode pengujian §9 High-permeability grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels

Revisi May 2021 (printed, back cover) Dokumen resmi

Halaman 8 PDF · Baris data 967, 969-970, 973-974, 976, 979-980, 982, 984, 987, 989-990, 992, 997-998, 1003, 1005-1006, 1172, 1175, 1177-1178, 1180, 1183-1184, 1187, 1189-1190, 1193-1194, 1196, 1199, 1201, 1204, 1207, 1210, 1213, 1294, 1296, 1298, 1301-1302, 1305-1306, 1309-1310, 1313, 1315, 1317-1318, 1320, 1324, 1327, 1329, 1333, 1335, 1416, 1418, 1421-1422, 1425, 1427, 1429, 1431-1432, 1435, 1437, 1439-1440, 1443, 1447-1448, 1452, 1454, 1456, 3275, 3277-3278, 3280, 3282, 3285-3286, 3289-3290, 3292, 3295-3296, 3299-3300, 3305, 3307, 3311, 3313-3314, 3480, 3482, 3485-3486, 3489, 3491-3492, 3494, 3497, 3499-3500, 3503, 3505-3506, 3511, 3513, 3516, 3519-3520, 3602, 3605-3606, 3609, 3611-3612, 3615, 3617-3618, 3620, 3623, 3625, 3627, 3629, 3633-3634, 3639, 3641-3642, 3725, 3727, 3729, 3731-3732, 3735, 3737-3738, 3740, 3742, 3744, 3747, 3749-3750, 3755, 3757, 3761, 3763-3764

Halaman sumber dan metode pengujian Typical core loss · ASTM A343 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Halaman 8 PDF · Baris data 968, 971-972, 975, 977-978, 981, 983, 985-986, 988, 991, 993, 996, 999, 1001, 1004, 1007, 1173-1174, 1176, 1179, 1181-1182, 1185-1186, 1188, 1191-1192, 1195, 1197-1198, 1202, 1205, 1209, 1211-1212, 1295, 1297, 1299-1300, 1303-1304, 1307-1308, 1311-1312, 1314, 1316, 1319, 1321, 1323, 1326, 1330, 1332, 1334, 1417, 1419-1420, 1423-1424, 1426, 1428, 1430, 1433-1434, 1436, 1438, 1441-1442, 1446, 1449, 1453, 1455, 1457, 3274, 3276, 3279, 3281, 3283-3284, 3287-3288, 3291, 3293-3294, 3297-3298, 3301, 3303, 3306, 3309, 3312, 3315, 3481, 3483-3484, 3487-3488, 3490, 3493, 3495-3496, 3498, 3501-3502, 3504, 3507, 3510, 3512, 3515, 3518, 3521, 3603-3604, 3607-3608, 3610, 3613-3614, 3616, 3619, 3621-3622, 3624, 3626, 3628, 3632, 3635, 3637, 3640, 3643, 3724, 3726, 3728, 3730, 3733-3734, 3736, 3739, 3741, 3743, 3745-3746, 3748, 3751, 3753, 3756, 3760, 3762, 3765

Halaman sumber dan metode pengujian Typical core loss · ASTM A804 (SST pada lembar hasil pemotongan tanpa anil pelepas tegangan)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Halaman 3 PDF · Baris data 994, 1000, 1200, 1206, 1322, 1328, 1444, 1450, 3302, 3308, 3508, 3514, 3630, 3636, 3752, 3758

Halaman sumber dan metode pengujian TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A804 (SST pada lembar hasil pemotongan tanpa anil pelepas tegangan)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

Halaman 3 PDF · Baris data 995, 1002, 1203, 1208, 1325, 1331, 1445, 1451, 3304, 3310, 3509, 3517, 3631, 3638, 3754, 3759

Halaman sumber dan metode pengujian TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A804 (SST pada lembar hasil pemotongan tanpa anil pelepas tegangan)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

Halaman 9 PDF · Baris data 1008, 1011-1012, 1015-1016, 1018, 1021, 1023-1024, 1026, 1028, 1031, 1033, 1035-1036, 1038, 1041-1042, 1044, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223-1224, 1227, 1229-1230, 1233-1234, 1237-1238, 1241-1242, 1244, 1246, 1249-1250, 1337-1338, 1341, 1343, 1345-1346, 1349-1350, 1353, 1355, 1357-1358, 1360, 1363-1364, 1366, 1369-1370, 1373, 1458, 1460, 1462, 1464, 1467, 1469-1470, 1473, 1475-1476, 1479-1480, 1482, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493-1494, 3317-3318, 3320, 3322, 3325, 3327-3328, 3331-3332, 3335-3336, 3338, 3341, 3343-3344, 3347-3348, 3350, 3353, 3523, 3525, 3527-3528, 3531-3532, 3534, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547-3548, 3550, 3552, 3555-3556, 3558, 3645-3646, 3649-3650, 3653, 3655-3656, 3658, 3660, 3663-3664, 3666, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677-3678, 3680, 3766, 3768, 3770, 3773-3774, 3776, 3779-3780, 3782, 3785, 3787, 3789-3790, 3792, 3794, 3797-3798, 3801, 3803

Halaman sumber dan metode pengujian Typical RMS exciting power · ASTM A804 (SST pada lembar hasil pemotongan tanpa anil pelepas tegangan)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Halaman 9 PDF · Baris data 1009-1010, 1013-1014, 1017, 1019-1020, 1022, 1025, 1027, 1029-1030, 1032, 1034, 1037, 1039-1040, 1043, 1045, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1225-1226, 1228, 1231-1232, 1235-1236, 1239-1240, 1243, 1245, 1247-1248, 1251, 1336, 1339-1340, 1342, 1344, 1347-1348, 1351-1352, 1354, 1356, 1359, 1361-1362, 1365, 1367-1368, 1371-1372, 1459, 1461, 1463, 1465-1466, 1468, 1471-1472, 1474, 1477-1478, 1481, 1483-1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1495, 3316, 3319, 3321, 3323-3324, 3326, 3329-3330, 3333-3334, 3337, 3339-3340, 3342, 3345-3346, 3349, 3351-3352, 3522, 3524, 3526, 3529-3530, 3533, 3535-3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3549, 3551, 3553-3554, 3557, 3559, 3644, 3647-3648, 3651-3652, 3654, 3657, 3659, 3661-3662, 3665, 3667-3668, 3670, 3672, 3674, 3676, 3679, 3681, 3767, 3769, 3771-3772, 3775, 3777-3778, 3781, 3783-3784, 3786, 3788, 3791, 3793, 3795-3796, 3799-3800, 3802

Halaman sumber dan metode pengujian Typical RMS exciting power · ASTM A343 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels
Revisi October 2023 (printed, back cover) Dokumen resmi

Halaman 11 PDF · Baris data 883-896, 898, 900, 902, 904-905, 925-938, 941-942, 944, 946-947, 1046-1059, 1062-1063, 1065, 1067-1068, 1130-1143, 1145, 1147, 1149, 1151-1152, 3190-3203, 3206-3207, 3209, 3211-3212, 3232-3245, 3248-3249, 3252-3254, 3354-3367, 3369, 3371, 3374-3376, 3438-3451, 3453, 3455, 3458-3460
Halaman sumber dan metode pengujian Table 8 – Typical core loss · ASTM A343 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Halaman 3 PDF · Baris data 897, 901, 939, 943, 1060, 1064, 1102, 1106, 1144, 1148, 1266, 1270, 1388, 1392, 1510, 1514, 3204, 3208, 3246, 3250, 3368, 3372, 3410, 3414, 3452, 3456, 3574, 3578, 3696, 3700, 3818, 3822
Halaman sumber dan metode pengujian TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A343 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

Halaman 4 PDF · Baris data 899, 903, 940, 945, 1061, 1066, 1104, 1108, 1146, 1150, 1267, 1272, 1389, 1394, 1512, 1515, 3205, 3210, 3247, 3251, 3370, 3373, 3411, 3416, 3454, 3457, 3575, 3580, 3697, 3702, 3820, 3824
Halaman sumber dan metode pengujian TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A343 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

Halaman 13 PDF · Baris data 906-924, 948-966, 1069-1087, 1153-1171, 3213-3231, 3255-3273, 3377-3395, 3461-3479
Halaman sumber dan metode pengujian Table 10 – Typical RMS exciting power · ASTM A343 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Halaman 12 PDF · Baris data 1088-1101, 1103, 1105, 1107, 1109-1110, 1252-1265, 1268-1269, 1271, 1273-1274, 1374-1387, 1390-1391, 1393, 1395-1396, 1496-1509, 1511, 1513, 1516-1518, 3396-3409, 3412-3413, 3415, 3417-3418, 3560-3573, 3576-3577, 3579, 3581-3582, 3682-3695, 3698-3699, 3701, 3703-3704, 3804-3817, 3819, 3821, 3823, 3825-3826
Halaman sumber dan metode pengujian Table 9 – Typical core loss · ASTM A343 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Halaman 14 PDF · Baris data 1111-1129, 1275-1293, 1397-1415, 1519-1537, 3419-3437, 3583-3601, 3705-3723, 3827-3845
Halaman sumber dan metode pengujian Table 11 – Typical RMS exciting power · ASTM A343 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Halaman 3 PDF · Baris data 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4889
Halaman sumber dan metode pengujian TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A343 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.0 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Halaman 4 PDF · Baris data 4880, 4882, 4884, 4886, 4888, 4890
Halaman sumber dan metode pengujian TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A343 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.4 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Halaman 3 PDF · Baris data 4891, 4893
Halaman sumber dan metode pengujian TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A343 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 17.8 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Halaman 4 PDF · Baris data 4892, 4894

Halaman sumber dan metode pengujian TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A343 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.2 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel

Revisi October 2024 (printed, back cover) Dokumen resmi

Halaman 12 PDF · Baris data 517, 519, 522, 524-525, 527, 530, 532-533, 536, 538, 540-541, 543, 548, 550, 552, 556, 558, 640-641, 643, 646, 648-649, 651, 653, 656, 658-659, 661, 664, 666, 668, 671, 675, 677, 680, 762-763, 765, 768-769, 772, 774-775, 778, 780-781, 783, 786-787, 790, 794, 798-799, 802, 2825, 2827-2828, 2830, 2833-2834, 2837, 2839, 2841, 2843-2844, 2847-2848, 2851, 2853, 2857, 2861, 2863, 2865, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955-2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2971-2972, 2975, 2978, 2983, 2985, 2987, 3068, 3071, 3073, 3075-3076, 3078, 3080, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091-3092, 3094, 3097, 3100, 3104, 3107, 3109

Halaman sumber dan metode pengujian Table 10 — Typical core loss · ASTM A343 (rangka Epstein)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

Halaman 10 PDF · Baris data 518, 520-521, 523, 526, 528-529, 531, 534-535, 537, 539, 542, 544, 546, 549, 554-555, 557, 597-610, 613-614, 616, 618-619, 639, 642, 644-645, 647, 650, 652, 654-655, 657, 660, 662-663, 665, 670, 672, 676, 678-679, 719-732, 735-736, 738, 740-741, 761, 764, 766-767, 770-771, 773, 776-777, 779, 782, 784-785, 788, 792-793, 796, 800-801, 841-854, 857-858, 860, 862-863, 2824, 2826, 2829, 2831-2832, 2835-2836, 2838, 2840, 2842, 2845-2846, 2849-2850, 2854, 2856, 2860, 2862, 2864, 2904-2917, 2920-2921, 2924-2926, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969-2970, 2973, 2977, 2979, 2981, 2984, 2986, 3026-3039, 3041, 3043, 3046-3048, 3069-3070, 3072, 3074, 3077, 3079, 3081-3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3093, 3095, 3098, 3101, 3105-3106, 3108, 3148-3161, 3163, 3165, 3168-3170

Halaman sumber dan metode pengujian Table 8 — Typical core loss · ASTM A804 (SST pada lembar hasil pemotongan tanpa anil pelepas tegangan)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

Halaman 3 PDF · Baris data 545, 551, 611, 615, 667, 673, 733, 737, 789, 795, 855, 859, 2852, 2858, 2918, 2922, 2974, 2980, 3040, 3044, 3096, 3102, 3162, 3166

Halaman sumber dan metode pengujian Table 1 — Guaranteed core loss · ASTM A804 (SST pada lembar hasil pemotongan tanpa anil pelepas tegangan)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Halaman 3 PDF · Baris data 547, 553, 612, 617, 669, 674, 734, 739, 791, 797, 856, 861, 2855, 2859, 2919, 2923, 2976, 2982, 3042, 3045, 3099, 3103, 3164, 3167

Halaman sumber dan metode pengujian Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · ASTM A804 (SST pada lembar hasil pemotongan tanpa anil pelepas tegangan)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Halaman 11 PDF · Baris data 559, 562, 564, 566-567, 569, 571, 573, 575, 578, 580, 582-583, 585, 587, 589, 592-593, 595, 620-638, 682-683, 686-687, 690, 692, 694, 696-697, 699, 701, 704-705, 708, 710, 712-713, 715, 717, 742-760, 803, 805, 808, 810-811, 813, 815, 818-819, 822-823, 826, 828-829, 832-833, 835, 838, 840, 864-882, 2867-2868, 2870, 2873-2874, 2876, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891-2892, 2895-2896, 2899-2900, 2903, 2927-2945, 2989-2990, 2993, 2995, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009-3010, 3013-3014, 3017, 3019-3020, 3023-3024, 3049-3067, 3111-3112, 3114, 3117, 3119, 3121-3122, 3125-3126, 3129-3130, 3133-3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3147, 3171-3189

Halaman sumber dan metode pengujian Table 9 — Typical RMS exciting power · ASTM A804 (SST pada lembar hasil pemotongan tanpa anil pelepas tegangan)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

Halaman 12 PDF · Baris data 560-561, 563, 565, 568, 570, 572, 574, 576-577, 579, 581, 584, 586, 588, 590-591, 594, 596, 681, 684-685, 688-689, 691, 693, 695, 698, 700, 702-703, 706-707, 709, 711, 714, 716, 718, 804, 806-807, 809, 812, 814, 816-817, 820-821, 824-825, 827, 830-831, 834, 836-837, 839, 2866, 2869, 2871-2872, 2875, 2877-2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2893-2894, 2897-2898, 2901-2902, 2988, 2991-2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3011-3012, 3015-3016, 3018, 3021-3022, 3025, 3110, 3113, 3115-3116, 3118, 3120, 3123-3124, 3127-3128, 3131-3132, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145-3146

Halaman sumber dan metode pengujian Table 10, lower panel — RMS exciting power · ASTM A343 (rangka Epstein)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

Halaman 3 PDF · Baris data 4867, 4869, 4871, 4873, 4875, 4877
Halaman sumber dan metode pengujian Table 1 — Guaranteed core loss · Metode pengukuran induksi magnetik tidak disebutkan
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

Halaman 3 PDF · Baris data 4868, 4870, 4872, 4874, 4876, 4878
Halaman sumber dan metode pengujian Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · Metode pengukuran induksi magnetik tidak disebutkan
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels
Revisi July 2025 (printed, back cover) Dokumen resmi

Halaman 4 PDF · Baris data 495-509, 511, 513, 515-516, 1538-1552, 1554, 1557-1574, 1576, 1578, 1580-1581, 2802-2815, 2817-2818, 2821-2823, 3846-3859, 3861-3862, 3865-3881, 3883-3884, 3887-3889
Halaman sumber dan metode pengujian Table 4 — Typical core loss · ASTM A804 (SST pada lembar hasil pemotongan tanpa anil pelepas tegangan)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

Halaman 3 PDF · Baris data 510, 514, 1553, 1556, 1575, 1579, 2816, 2820, 3860, 3864, 3882, 3886, 4866, 4896, 4898
Halaman sumber dan metode pengujian Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · ASTM A804 (SST pada lembar hasil pemotongan tanpa anil pelepas tegangan)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Halaman 2 PDF · Baris data 512, 1555, 1577, 2819, 3863, 3885, 4865, 4895, 4897
Halaman sumber dan metode pengujian Table 1 — Guaranteed core loss · ASTM A804 (SST pada lembar hasil pemotongan tanpa anil pelepas tegangan)
Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Kompilasi independen

Chenfan Electric menghimpun data publikasi produsen baja secara independen. Dokumen ini tidak mendapat pengesahan dari produsen. Kriteria penerimaan mengikuti spesifikasi produsen baja dan ketentuan pesanan tertulis. Nilai tipikal dan acuan digunakan untuk evaluasi. Data baja strip disediakan sebagai rujukan teknis. Rugi inti pada produk jadi harus diverifikasi secara terpisah.
Revisi 2026-11-14.2