H120-30

Data karakteristik CRGO

Ringkasan data

Mutu baja	H120-30
Produsen dan ketebalan	Aperam · 0.3 mm
Frekuensi yang datanya diterbitkan	50 Hz / 60 Hz
Rentang kerapatan fluks magnet yang dipublikasikan	1.7 T
Jumlah tingkat kerapatan fluks magnet	1
Sifat	Rugi inti spesifik · Induksi magnetik

Karakteristik pada 50 Hz

Tabel 01 · Rangka Epstein (IEC 60404-2) · Tidak disebutkan apakah B atau J

Kerapatan fluks puncak (T)	Rugi inti spesifik Nilai maksimum terjamin · W/kg
1.7	1.20

Karakteristik pada 60 Hz

Tabel 02 · Rangka Epstein (IEC 60404-2) · Tidak disebutkan apakah B atau J

Kerapatan fluks puncak (T)	Rugi inti spesifik Nilai maksimum terjamin · W/kg
1.7	1.58

Sifat lainnya

Frekuensi tidak disebutkan secara terpisah
Tabel 03 · Rangka Epstein (IEC 60404-2)

Kuat medan magnet (A/m)	Induksi magnetik Nilai minimum terjamin · T
800	1.85

Tanda hubung menunjukkan nilai yang tidak diterbitkan.

Sumber produsen dan kondisi pengujian

Gunakan nomor tabel dan baris untuk menelusuri kondisi pengujian asli.

Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency

Revisi 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) Dokumen resmi

Halaman 11 PDF · Tabel 01,02,03

Table 12, guaranteed magnetic properties · Rangka Epstein (IEC 60404-2)

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

Kompilasi independen

Chenfan Electric menghimpun data publikasi produsen baja secara independen.
Kriteria penerimaan mengikuti spesifikasi produsen baja dan ketentuan pesanan tertulis. Nilai tipikal dan acuan digunakan untuk evaluasi.
Data baja strip disediakan sebagai rujukan teknis. Rugi inti pada produk jadi harus diverifikasi secara terpisah.

Revisi 2026-11-14.2