L095-27

Data karakteristik CRGO

Ringkasan data

Mutu baja	L095-27
Produsen dan ketebalan	Aperam · 0.27 mm
Frekuensi yang datanya diterbitkan	50 Hz / 60 Hz
Rentang kerapatan fluks magnet yang dipublikasikan	1.7 T
Jumlah tingkat kerapatan fluks magnet	1
Sifat	Rugi inti spesifik · Induksi magnetik

Karakteristik pada 50 Hz

Tabel 01 · Uji lembar tunggal dan konversi menurut IEC 60404-8-7 · Tidak disebutkan apakah B atau J

Kerapatan fluks puncak (T)	Rugi inti spesifik Nilai maksimum terjamin · W/kg
1.7	0.95

Karakteristik pada 60 Hz

Tabel 02 · Uji lembar tunggal dan konversi menurut IEC 60404-8-7 · Tidak disebutkan apakah B atau J

Kerapatan fluks puncak (T)	Rugi inti spesifik Nilai maksimum terjamin · W/kg
1.7	1.25

Sifat lainnya

Frekuensi tidak disebutkan secara terpisah
Tabel 03 · Metode pengukuran induksi magnetik tidak disebutkan

Kuat medan magnet (A/m)	Induksi magnetik Nilai minimum terjamin · T
800	1.85

Tanda hubung menunjukkan nilai yang tidak diterbitkan.

Sumber produsen dan kondisi pengujian

Gunakan nomor tabel dan baris untuk menelusuri kondisi pengujian asli.

Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency

Revisi 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) Dokumen resmi

Halaman 12 PDF · Tabel 01,02

Table 13, guaranteed magnetic properties · Uji lembar tunggal dan konversi menurut IEC 60404-8-7

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

Halaman 12 PDF · Tabel 03

Table 13, guaranteed magnetic properties · Metode pengukuran induksi magnetik tidak disebutkan

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

Kompilasi independen

Chenfan Electric menghimpun data publikasi produsen baja secara independen. Dokumen ini tidak mendapat pengesahan dari produsen. Kriteria penerimaan mengikuti spesifikasi produsen baja dan ketentuan pesanan tertulis. Nilai tipikal dan acuan digunakan untuk evaluasi. Data baja strip disediakan sebagai rujukan teknis. Rugi inti pada produk jadi harus diverifikasi secara terpisah.

Revisi 2026-11-14.2