M100-27P

Data karakteristik CRGO

Ringkasan data

Mutu baja	M100-27P
Produsen dan ketebalan	NLMK · 0.27 mm
Frekuensi yang datanya diterbitkan	50 Hz
Rentang kerapatan fluks magnet yang dipublikasikan	1.7 T
Jumlah tingkat kerapatan fluks magnet	1
Sifat	Rugi inti spesifik · Induksi magnetik

Karakteristik pada 50 Hz

Tabel 01 · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji · Tidak disebutkan apakah B atau J

Kerapatan fluks puncak (T)	Rugi inti spesifik Nilai maksimum terjamin · W/kg
1.7	1.00

Tabel 02 · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal · Tidak disebutkan apakah B atau J

Kerapatan fluks puncak (T)	Rugi inti spesifik Nilai tipikal · W/kg
1.7	0.99

Sifat lainnya

Frekuensi tidak disebutkan secara terpisah

Tabel 03 · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji

Kuat medan magnet (A/m)	Induksi magnetik Nilai minimum terjamin · T
800	1.88

Tabel 04 · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal

Kuat medan magnet (A/m)	Induksi magnetik Nilai tipikal · T
800	1.88

Tanda hubung menunjukkan nilai yang tidak diterbitkan.

Sumber produsen dan kondisi pengujian

Gunakan nomor tabel dan baris untuk menelusuri kondisi pengujian asli.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

Revisi 2024 (printed, cover) Dokumen resmi

Halaman 52 PDF · Tabel 01

§9 High-permeability grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 52 PDF · Tabel 02

§9 High-permeability grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Halaman 52 PDF · Tabel 03

§9 High-permeability grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

Halaman 52 PDF · Tabel 04

§9 High-permeability grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

Kompilasi independen

Chenfan Electric menghimpun data publikasi produsen baja secara independen.
Kriteria penerimaan mengikuti spesifikasi produsen baja dan ketentuan pesanan tertulis. Nilai tipikal dan acuan digunakan untuk evaluasi.
Data baja strip disediakan sebagai rujukan teknis. Rugi inti pada produk jadi harus diverifikasi secara terpisah.

Revisi 2026-11-14.2