# M130-30S

Data karakteristik CRGO

## Ringkasan data

| | |
|---|---|
| Mutu baja | M130-30S |
| Produsen dan ketebalan | NLMK · 0.3 mm |
| Frekuensi yang datanya diterbitkan | 50 Hz |
| Rentang kerapatan fluks magnet yang dipublikasikan | 1.7 T |
| Jumlah tingkat kerapatan fluks magnet | 1 |
| Sifat | Rugi inti spesifik · Induksi magnetik |

## Karakteristik pada 50 Hz

Tabel 01 · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji · Tidak disebutkan apakah B atau J

| Kerapatan fluks puncak (T) | Rugi inti spesifik<br>Nilai maksimum terjamin · W/kg |
|---|---|
| **1.7** | 1.30 |

Tabel 02 · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal · Tidak disebutkan apakah B atau J

| Kerapatan fluks puncak (T) | Rugi inti spesifik<br>Nilai tipikal · W/kg |
|---|---|
| **1.7** | 1.26 |

## Sifat lainnya

Frekuensi tidak disebutkan secara terpisah

Tabel 03 · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji

| Kuat medan magnet (A/m) | Induksi magnetik<br>Nilai minimum terjamin · T |
|---|---|
| **800** | 1.78 |

Tabel 04 · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal

| Kuat medan magnet (A/m) | Induksi magnetik<br>Nilai tipikal · T |
|---|---|
| **800** | 1.85 |

Tanda hubung menunjukkan nilai yang tidak diterbitkan.

# Sumber produsen dan kondisi pengujian

Gunakan nomor tabel dan baris untuk menelusuri kondisi pengujian asli.

## NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

Revisi 2024 (printed, cover) Dokumen resmi

**Halaman 51 PDF · Tabel 01**

§9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**Halaman 51 PDF · Tabel 02**

§9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

**Halaman 51 PDF · Tabel 03**

§9 Standard grades · Spesifikasi EN 10107, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

**Halaman 51 PDF · Tabel 04**

§9 Standard grades · Tabel pasal 9 tidak menyebutkan metode uji untuk nilai tipikal

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

### Kompilasi independen

Chenfan Electric menghimpun data publikasi produsen baja secara independen.
Kriteria penerimaan mengikuti spesifikasi produsen baja dan ketentuan pesanan tertulis. Nilai tipikal dan acuan digunakan untuk evaluasi.
Data baja strip disediakan sebagai rujukan teknis. Rugi inti pada produk jadi harus diverifikasi secara terpisah.

Revisi 2026-11-14.2