T105-30D

Data karakteristik CRGO

Ringkasan data

Mutu baja	T105-30D
Produsen dan ketebalan	NLMK · 0.3 mm
Frekuensi yang datanya diterbitkan	50 Hz
Rentang kerapatan fluks magnet yang dipublikasikan	1.7 T
Jumlah tingkat kerapatan fluks magnet	1
Sifat	Rugi inti spesifik · Induksi magnetik

Karakteristik pada 50 Hz

Tabel 01 · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji · Tidak disebutkan apakah B atau J

Kerapatan fluks puncak (T)	Rugi inti spesifik Nilai maksimum terjamin · W/kg
1.7	1.05

Sifat lainnya

Frekuensi tidak disebutkan secara terpisah
Tabel 02 · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji

Kuat medan magnet (A/m)	Induksi magnetik Nilai minimum terjamin · T
800	1.87

Tanda hubung menunjukkan nilai yang tidak diterbitkan.

Sumber produsen dan kondisi pengujian

Gunakan nomor tabel dan baris untuk menelusuri kondisi pengujian asli.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

Revisi 2024 (printed, cover) Dokumen resmi

Halaman 51 PDF · Tabel 01

§9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Halaman 51 PDF · Tabel 02

§9 Standard grades · Spesifikasi GOST 32482, tabel pasal 9 tidak menyebutkan perangkat uji

Catatan kondisi pengujian (bahasa Inggris) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

Kompilasi independen

Chenfan Electric menghimpun data publikasi produsen baja secara independen.
Kriteria penerimaan mengikuti spesifikasi produsen baja dan ketentuan pesanan tertulis. Nilai tipikal dan acuan digunakan untuk evaluasi.
Data baja strip disediakan sebagai rujukan teknis. Rugi inti pada produk jadi harus diverifikasi secara terpisah.

Revisi 2026-11-14.2