Dati dell'acciaio CRGO a 60 Hz

Dati tecnici dell'acciaio magnetico CRGO

Riepilogo dei dati

Schede tecniche per grado	442
Valori pubblicati	2153
Frequenze indicate	60 Hz
Intervallo di densità di flusso pubblicato	0.1-1.9 T
Livelli di densità di flusso	19

Prestazioni a 60 Hz

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1	**H100-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito
2	**H100-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito
3	**H105-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.38** W/kg	Massimo garantito
4	**H110-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.45** W/kg	Massimo garantito
5	**H110-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.46** W/kg	Massimo garantito
6	**H120-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.58** W/kg	Massimo garantito
7	**L080-23** Aperam	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
8	**L085-23** Aperam	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Massimo garantito
9	**L085-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Massimo garantito
10	**L090-23** Aperam	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.18** W/kg	Massimo garantito
11	**L090-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.18** W/kg	Massimo garantito
12	**L095-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.25** W/kg	Massimo garantito
13	**L100-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito
14	**R120-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.58** W/kg	Massimo garantito
15	**R130-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.68** W/kg	Massimo garantito
16	**R130-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.71** W/kg	Massimo garantito
17	**R140-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.83** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
18	**18QG080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
19	**18QG080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipico
20	**18QG085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Tipico
21	**18QG085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
22	**18QG095** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
23	**18QG095** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipico
24	**18RK065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
25	**18RK065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
26	**18RK070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
27	**18RK070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
28	**18RK075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Tipico
29	**18RK075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
30	**18RK085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
31	**18RK085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Tipico
32	**20QG080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
33	**20QG080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipico
34	**20QG085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
35	**20QG085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Tipico
36	**20QG095** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
37	**20QG095** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipico
38	**20RK070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipico
39	**20RK070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
40	**20RK075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
41	**20RK075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
42	**20RK085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
43	**20RK085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
44	**23Q110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
45	**23Q110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
46	**23QG085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
47	**23QG085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Tipico
48	**23QG090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
49	**23QG090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Tipico
50	**23QG095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipico
51	**23QG095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipico
52	**23QG100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
53	**23QG100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Tipico
54	**23RK075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
55	**23RK075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
56	**23RK080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
57	**23RK080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipico
58	**23RK085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Tipico
59	**23RK085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Tipico
60	**23RK090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
61	**23RK090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Tipico
62	**23RK100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
63	**23RK100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipico
64	**27Q120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
65	**27Q120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Tipico
66	**27QG090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Tipico
67	**27QG090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipico
68	**27QG095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
69	**27QG095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipico
70	**27QG100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Tipico
71	**27QG100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipico
72	**27QG120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Tipico
73	**27QG120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
74	**27RK085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
75	**27RK085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Tipico
76	**27RK090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipico
77	**27RK090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipico
78	**27RK095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
79	**27RK095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipico
80	**27RK100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
81	**27RK100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipico
82	**30Q120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Tipico
83	**30Q120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Tipico
84	**30Q130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Tipico
85	**30Q130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Tipico
86	**30QG100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
87	**30QG100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipico
88	**30QG105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipico
89	**30QG105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Tipico
90	**30QG120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Tipico
91	**30QG120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Tipico
92	**30RK095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
93	**30RK095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Tipico
94	**30RK100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
95	**30RK100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipico
96	**30RK105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Tipico
97	**30RK105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Tipico
98	**35Q145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	Tipico
99	**35Q145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Tipico
100	**35Q155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Tipico
101	**35Q155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
102	**35QG135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Tipico
103	**35QG135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Tipico
104	**B18P070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
105	**B18P070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipico
106	**B18P070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Massimo garantito
107	**B18P070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
108	**B18P075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
109	**B18P075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
110	**B18P075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Massimo garantito
111	**B18P075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Tipico
112	**B18P080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
113	**B18P080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
114	**B18P080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Massimo garantito
115	**B18P080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipico
116	**B18P085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
117	**B18P085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Massimo garantito
118	**B18R055** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
119	**B18R055** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Tipico
120	**B18R055** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	Massimo garantito
121	**B18R055** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Tipico
122	**B18R060** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
123	**B18R060** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Tipico
124	**B18R060** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Massimo garantito
125	**B18R060** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Tipico
126	**B18R065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
127	**B18R065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipico
128	**B18R065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Massimo garantito
129	**B18R065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
130	**B18R070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
131	**B18R070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Tipico
132	**B18R070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
133	**B18R070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
134	**B18R075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
135	**B18R075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
136	**B18R075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
137	**B18R075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Tipico
138	**B20HS075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
139	**B20HS075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Massimo garantito
140	**B20HS080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
141	**B20HS080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Massimo garantito
142	**B20HS085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
143	**B20HS085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Massimo garantito
144	**B20P075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
145	**B20P075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
146	**B20P075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Massimo garantito
147	**B20P075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
148	**B20P080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
149	**B20P080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
150	**B20P080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Massimo garantito
151	**B20P080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipico
152	**B20P085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
153	**B20P085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipico
154	**B20P085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Massimo garantito
155	**B20P085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
156	**B20PD080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
157	**B20PD080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
158	**B20R060** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
159	**B20R060** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Tipico
160	**B20R060** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Massimo garantito
161	**B20R060** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
162	**B20R065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
163	**B20R065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipico
164	**B20R065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Massimo garantito
165	**B20R065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Tipico
166	**B20R070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
167	**B20R070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Tipico
168	**B20R070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Massimo garantito
169	**B20R070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Tipico
170	**B20R075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
171	**B20R075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipico
172	**B20R075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
173	**B20R075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
174	**B20R080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
175	**B20R080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipico
176	**B20R080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
177	**B20R080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Tipico
178	**B20R085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
179	**B20R085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
180	**B20RD065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
181	**B20RD065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Massimo garantito
182	**B20RD070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
183	**B20RD070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Massimo garantito
184	**B23G110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
185	**B23G110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
186	**B23G110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Massimo garantito
187	**B23G110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipico
188	**B23HS075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
189	**B23HS075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
190	**B23HS075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Massimo garantito
191	**B23HS075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
192	**B23HS080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
193	**B23HS080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
194	**B23HS080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
195	**B23HS080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipico
196	**B23HS085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
197	**B23HS085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipico
198	**B23HS085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Massimo garantito
199	**B23HS085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Tipico
200	**B23HS090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
201	**B23HS090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
202	**B23HS090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
203	**B23HS090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Tipico
204	**B23P080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
205	**B23P080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
206	**B23P080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Massimo garantito
207	**B23P080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipico
208	**B23P085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
209	**B23P085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
210	**B23P085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Massimo garantito
211	**B23P085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Tipico
212	**B23P090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
213	**B23P090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
214	**B23P090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
215	**B23P090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipico
216	**B23P095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
217	**B23P095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipico
218	**B23P095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
219	**B23P095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipico
220	**B23P100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
221	**B23P100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
222	**B23P100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
223	**B23P100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Tipico
224	**B23PD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
225	**B23PD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Massimo garantito
226	**B23PD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
227	**B23PD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Massimo garantito
228	**B23R070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
229	**B23R070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Tipico
230	**B23R070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Massimo garantito
231	**B23R070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
232	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
233	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Massimo garantito
234	**B23R075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
235	**B23R075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
236	**B23R075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Massimo garantito
237	**B23R075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
238	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
239	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
240	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Massimo garantito
241	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
242	**B23R080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
243	**B23R080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
244	**B23R080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Massimo garantito
245	**B23R080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
246	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
247	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
248	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Massimo garantito
249	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
250	**B23R085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
251	**B23R085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
252	**B23R085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Massimo garantito
253	**B23R085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipico
254	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
255	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
256	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Massimo garantito
257	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipico
258	**B23R090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
259	**B23R090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
260	**B23R090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
261	**B23R090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Tipico
262	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
263	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
264	**B23RD070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
265	**B23RD070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Massimo garantito
266	**B23RD075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
267	**B23RD075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
268	**B23RD075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Massimo garantito
269	**B23RD075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
270	**B23RD080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
271	**B23RD080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
272	**B23RD080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Massimo garantito
273	**B23RD080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
274	**B23RD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
275	**B23RD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
276	**B23RD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Massimo garantito
277	**B23RD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
278	**B23RD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
279	**B23RD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipico
280	**B23RD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Massimo garantito
281	**B23RD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Tipico
282	**B27G120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
283	**B27G120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipico
284	**B27G120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	Massimo garantito
285	**B27G120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Tipico
286	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
287	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Massimo garantito
288	**B27P085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
289	**B27P085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Tipico
290	**B27P085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Massimo garantito
291	**B27P085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Tipico
292	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
293	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Massimo garantito
294	**B27P090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
295	**B27P090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
296	**B27P090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Massimo garantito
297	**B27P090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
298	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
299	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Massimo garantito
300	**B27P095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
301	**B27P095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
302	**B27P095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Massimo garantito
303	**B27P095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Tipico
304	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
305	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Massimo garantito
306	**B27P100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
307	**B27P100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Tipico
308	**B27P100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Massimo garantito
309	**B27P100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipico
310	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
311	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
312	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Massimo garantito
313	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Tipico
314	**B27P110** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
315	**B27P110** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
316	**B27P110** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Massimo garantito
317	**B27P110** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Tipico
318	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
319	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Massimo garantito
320	**B27P120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
321	**B27P120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
322	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
323	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
324	**B27R080** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
325	**B27R080** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
326	**B27R080** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Massimo garantito
327	**B27R080** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipico
328	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
329	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Massimo garantito
330	**B27R085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
331	**B27R085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipico
332	**B27R085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Massimo garantito
333	**B27R085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
334	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
335	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Massimo garantito
336	**B27R090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
337	**B27R090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipico
338	**B27R090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
339	**B27R090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Tipico
340	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
341	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
342	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
343	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Tipico
344	**B27R095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
345	**B27R095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
346	**B27R095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Massimo garantito
347	**B27R095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Tipico
348	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
349	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
350	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Massimo garantito
351	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Tipico
352	**B30G120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
353	**B30G120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
354	**B30G120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Massimo garantito
355	**B30G120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	Tipico
356	**B30G130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
357	**B30G130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
358	**B30G130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Massimo garantito
359	**B30G130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	Tipico
360	**B30P090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
361	**B30P090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
362	**B30P090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
363	**B30P090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Tipico
364	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
365	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
366	**B30P095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
367	**B30P095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
368	**B30P095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
369	**B30P095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipico
370	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
371	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
372	**B30P100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
373	**B30P100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
374	**B30P100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Massimo garantito
375	**B30P100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipico
376	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
377	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
378	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Massimo garantito
379	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipico
380	**B30P105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
381	**B30P105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
382	**B30P105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Massimo garantito
383	**B30P105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Tipico
384	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
385	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
386	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Massimo garantito
387	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Tipico
388	**B30P120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
389	**B30P120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
390	**B30P120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Massimo garantito
391	**B30P120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Tipico
392	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
393	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Tipico
394	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Massimo garantito
395	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Tipico
396	**B30R090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
397	**B30R090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
398	**B30R090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Massimo garantito
399	**B30R090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipico
400	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
401	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Massimo garantito
402	**B30R095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
403	**B30R095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
404	**B30R095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Massimo garantito
405	**B30R095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipico
406	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
407	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Massimo garantito
408	**B30R100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
409	**B30R100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
410	**B30R100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Massimo garantito
411	**B30R100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipico
412	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
413	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Tipico
414	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Massimo garantito
415	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipico
416	**B30R105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
417	**B30R105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
418	**B30R105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
419	**B30R105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Tipico
420	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
421	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
422	**B35G135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
423	**B35G135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Tipico
424	**B35G135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	Massimo garantito
425	**B35G135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Tipico
426	**B35G145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
427	**B35G145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	Tipico
428	**B35G145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	Massimo garantito
429	**B35G145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Tipico
430	**B35G155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
431	**B35G155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Tipico
432	**B35G155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	Massimo garantito
433	**B35G155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Tipico
434	**B35P115** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
435	**B35P115** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Tipico
436	**B35P115** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Massimo garantito
437	**B35P115** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
438	**B35P125** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
439	**B35P125** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	Tipico
440	**B35P125** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Massimo garantito
441	**B35P125** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Tipico
442	**B35P135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
443	**B35P135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	Tipico
444	**B35P135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Massimo garantito
445	**B35P135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Tipico
446	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Tipico
447	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01276** W/kg	Tipico
448	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0276** W/kg	Tipico
449	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0482** W/kg	Tipico
450	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0745** W/kg	Tipico
451	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1060** W/kg	Tipico
452	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1437** W/kg	Tipico
453	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1873** W/kg	Tipico
454	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2368** W/kg	Tipico
455	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.293** W/kg	Tipico
456	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.355** W/kg	Tipico
457	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.422** W/kg	Tipico
458	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.496** W/kg	Tipico
459	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.577** W/kg	Tipico
460	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Tipico
461	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.650** W/kg	Tipico
462	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.764** W/kg	Tipico
463	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Massimo garantito
464	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Tipico
465	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.897** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
466	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.090** W/kg	Tipico
467	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.512** W/kg	Tipico
468	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00419** W/kg	Tipico
469	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00464** W/kg	Tipico
470	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01587** W/kg	Tipico
471	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Tipico
472	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0365** W/kg	Tipico
473	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0349** W/kg	Tipico
474	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0633** W/kg	Tipico
475	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0609** W/kg	Tipico
476	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0934** W/kg	Tipico
477	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0969** W/kg	Tipico
478	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1368** W/kg	Tipico
479	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1321** W/kg	Tipico
480	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1770** W/kg	Tipico
481	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1831** W/kg	Tipico
482	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.228** W/kg	Tipico
483	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.236** W/kg	Tipico
484	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.286** W/kg	Tipico
485	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.296** W/kg	Tipico
486	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.351** W/kg	Tipico
487	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.363** W/kg	Tipico
488	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.438** W/kg	Tipico
489	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.423** W/kg	Tipico
490	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.503** W/kg	Tipico
491	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.520** W/kg	Tipico
492	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.611** W/kg	Tipico
493	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.591** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
494	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.687** W/kg	Tipico
495	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.711** W/kg	Tipico
496	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Massimo garantito
497	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.822** W/kg	Tipico
498	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.796** W/kg	Tipico
499	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Tipico
500	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.916** W/kg	Tipico
501	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.952** W/kg	Tipico
502	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
503	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Tipico
504	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.080** W/kg	Tipico
505	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.116** W/kg	Tipico
506	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.348** W/kg	Tipico
507	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.383** W/kg	Tipico
508	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.92** W/kg	Tipico
509	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.98** W/kg	Tipico
510	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00785** VA/kg	Tipico
511	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00844** VA/kg	Tipico
512	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0290** VA/kg	Tipico
513	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0275** VA/kg	Tipico
514	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0595** VA/kg	Tipico
515	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0575** VA/kg	Tipico
516	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0957** VA/kg	Tipico
517	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0976** VA/kg	Tipico
518	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1420** VA/kg	Tipico
519	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1406** VA/kg	Tipico
520	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1921** VA/kg	Tipico
521	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1917** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
522	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.249** VA/kg	Tipico
523	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.248** VA/kg	Tipico
524	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.311** VA/kg	Tipico
525	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.309** VA/kg	Tipico
526	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.380** VA/kg	Tipico
527	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Tipico
528	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.455** VA/kg	Tipico
529	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.451** VA/kg	Tipico
530	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.537** VA/kg	Tipico
531	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.531** VA/kg	Tipico
532	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.628** VA/kg	Tipico
533	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.621** VA/kg	Tipico
534	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** VA/kg	Tipico
535	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.725** VA/kg	Tipico
536	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.840** VA/kg	Tipico
537	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.853** VA/kg	Tipico
538	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.005** VA/kg	Tipico
539	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.996** VA/kg	Tipico
540	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.168** VA/kg	Tipico
541	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.209** VA/kg	Tipico
542	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.576** VA/kg	Tipico
543	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.581** VA/kg	Tipico
544	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.82** VA/kg	Tipico
545	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.69** VA/kg	Tipico
546	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.43** VA/kg	Tipico
547	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.70** VA/kg	Tipico
548	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00385** W/kg	Tipico
549	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01451** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
550	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Tipico
551	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0554** W/kg	Tipico
552	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0852** W/kg	Tipico
553	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1210** W/kg	Tipico
554	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1628** W/kg	Tipico
555	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.211** W/kg	Tipico
556	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.265** W/kg	Tipico
557	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.325** W/kg	Tipico
558	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.394** W/kg	Tipico
559	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.470** W/kg	Tipico
560	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.555** W/kg	Tipico
561	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.648** W/kg	Tipico
562	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
563	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipico
564	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Tipico
565	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.867** W/kg	Tipico
566	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Massimo garantito
567	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
568	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.017** W/kg	Tipico
569	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.264** W/kg	Tipico
570	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.766** W/kg	Tipico
571	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00717** VA/kg	Tipico
572	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0250** VA/kg	Tipico
573	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0523** VA/kg	Tipico
574	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0873** VA/kg	Tipico
575	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1293** VA/kg	Tipico
576	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1776** VA/kg	Tipico
577	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.233** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
578	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** VA/kg	Tipico
579	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.367** VA/kg	Tipico
580	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** VA/kg	Tipico
581	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.551** VA/kg	Tipico
582	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.671** VA/kg	Tipico
583	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.819** VA/kg	Tipico
584	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.000** VA/kg	Tipico
585	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.225** VA/kg	Tipico
586	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.524** VA/kg	Tipico
587	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.04** VA/kg	Tipico
588	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.48** VA/kg	Tipico
589	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.19** VA/kg	Tipico
590	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** W/kg	Tipico
591	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00514** W/kg	Tipico
592	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01873** W/kg	Tipico
593	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01938** W/kg	Tipico
594	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0414** W/kg	Tipico
595	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0426** W/kg	Tipico
596	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0723** W/kg	Tipico
597	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0739** W/kg	Tipico
598	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1105** W/kg	Tipico
599	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1129** W/kg	Tipico
600	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1589** W/kg	Tipico
601	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1558** W/kg	Tipico
602	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.212** W/kg	Tipico
603	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.208** W/kg	Tipico
604	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.272** W/kg	Tipico
605	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.267** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
606	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.341** W/kg	Tipico
607	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.334** W/kg	Tipico
608	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.417** W/kg	Tipico
609	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.409** W/kg	Tipico
610	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.502** W/kg	Tipico
611	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.492** W/kg	Tipico
612	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.595** W/kg	Tipico
613	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.584** W/kg	Tipico
614	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.686** W/kg	Tipico
615	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.698** W/kg	Tipico
616	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.811** W/kg	Tipico
617	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.798** W/kg	Tipico
618	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Massimo garantito
619	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Tipico
620	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Tipico
621	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.924** W/kg	Tipico
622	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.080** W/kg	Tipico
623	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.064** W/kg	Tipico
624	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Massimo garantito
625	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.250** W/kg	Tipico
626	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Tipico
627	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.258** W/kg	Tipico
628	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.523** W/kg	Tipico
629	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.534** W/kg	Tipico
630	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.09** W/kg	Tipico
631	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.11** W/kg	Tipico
632	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00853** VA/kg	Tipico
633	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00912** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
634	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0319** VA/kg	Tipico
635	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0307** VA/kg	Tipico
636	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0645** VA/kg	Tipico
637	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0657** VA/kg	Tipico
638	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1071** VA/kg	Tipico
639	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1079** VA/kg	Tipico
640	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1574** VA/kg	Tipico
641	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1569** VA/kg	Tipico
642	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.214** VA/kg	Tipico
643	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.212** VA/kg	Tipico
644	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.278** VA/kg	Tipico
645	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.273** VA/kg	Tipico
646	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.347** VA/kg	Tipico
647	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.341** VA/kg	Tipico
648	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.424** VA/kg	Tipico
649	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.414** VA/kg	Tipico
650	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.507** VA/kg	Tipico
651	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.495** VA/kg	Tipico
652	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.597** VA/kg	Tipico
653	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.583** VA/kg	Tipico
654	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.680** VA/kg	Tipico
655	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.697** VA/kg	Tipico
656	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.809** VA/kg	Tipico
657	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.791** VA/kg	Tipico
658	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.915** VA/kg	Tipico
659	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.937** VA/kg	Tipico
660	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.092** VA/kg	Tipico
661	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.069** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
662	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.304** VA/kg	Tipico
663	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.268** VA/kg	Tipico
664	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.664** VA/kg	Tipico
665	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.665** VA/kg	Tipico
666	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.58** VA/kg	Tipico
667	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.75** VA/kg	Tipico
668	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.02** VA/kg	Tipico
669	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**9.82** VA/kg	Tipico
670	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00441** W/kg	Tipico
671	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Tipico
672	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0370** W/kg	Tipico
673	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0647** W/kg	Tipico
674	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0996** W/kg	Tipico
675	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1413** W/kg	Tipico
676	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1900** W/kg	Tipico
677	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.246** W/kg	Tipico
678	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.309** W/kg	Tipico
679	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.380** W/kg	Tipico
680	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.459** W/kg	Tipico
681	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.547** W/kg	Tipico
682	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.644** W/kg	Tipico
683	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.749** W/kg	Tipico
684	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
685	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.865** W/kg	Tipico
686	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipico
687	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.994** W/kg	Tipico
688	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
689	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
690	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.154** W/kg	Tipico
691	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.405** W/kg	Tipico
692	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.876** W/kg	Tipico
693	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00683** VA/kg	Tipico
694	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0244** VA/kg	Tipico
695	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0518** VA/kg	Tipico
696	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0874** VA/kg	Tipico
697	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1306** VA/kg	Tipico
698	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1808** VA/kg	Tipico
699	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.238** VA/kg	Tipico
700	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.303** VA/kg	Tipico
701	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Tipico
702	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.463** VA/kg	Tipico
703	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.565** VA/kg	Tipico
704	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.685** VA/kg	Tipico
705	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.829** VA/kg	Tipico
706	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.999** VA/kg	Tipico
707	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.200** VA/kg	Tipico
708	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.453** VA/kg	Tipico
709	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.887** VA/kg	Tipico
710	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/kg	Tipico
711	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.15** VA/kg	Tipico
712	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00586** W/kg	Tipico
713	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00569** W/kg	Tipico
714	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0214** W/kg	Tipico
715	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0218** W/kg	Tipico
716	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0463** W/kg	Tipico
717	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
718	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0799** W/kg	Tipico
719	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0812** W/kg	Tipico
720	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1232** W/kg	Tipico
721	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1211** W/kg	Tipico
722	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1727** W/kg	Tipico
723	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1699** W/kg	Tipico
724	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.230** W/kg	Tipico
725	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.226** W/kg	Tipico
726	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.289** W/kg	Tipico
727	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** W/kg	Tipico
728	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.360** W/kg	Tipico
729	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.368** W/kg	Tipico
730	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.439** W/kg	Tipico
731	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** W/kg	Tipico
732	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.527** W/kg	Tipico
733	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.540** W/kg	Tipico
734	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.625** W/kg	Tipico
735	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.640** W/kg	Tipico
736	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.748** W/kg	Tipico
737	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** W/kg	Tipico
738	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.868** W/kg	Tipico
739	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.849** W/kg	Tipico
740	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Massimo garantito
741	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.999** W/kg	Tipico
742	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.982** W/kg	Tipico
743	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipico
744	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.149** W/kg	Tipico
745	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.126** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
746	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Massimo garantito
747	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.31** W/kg	Tipico
748	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.333** W/kg	Tipico
749	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.313** W/kg	Tipico
750	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.596** W/kg	Tipico
751	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.629** W/kg	Tipico
752	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.22** W/kg	Tipico
753	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.26** W/kg	Tipico
754	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00878** VA/kg	Tipico
755	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00946** VA/kg	Tipico
756	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0323** VA/kg	Tipico
757	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0311** VA/kg	Tipico
758	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0659** VA/kg	Tipico
759	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0647** VA/kg	Tipico
760	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1073** VA/kg	Tipico
761	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1083** VA/kg	Tipico
762	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1577** VA/kg	Tipico
763	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1584** VA/kg	Tipico
764	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Tipico
765	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Tipico
766	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.279** VA/kg	Tipico
767	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.280** VA/kg	Tipico
768	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.352** VA/kg	Tipico
769	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.350** VA/kg	Tipico
770	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.429** VA/kg	Tipico
771	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.431** VA/kg	Tipico
772	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.518** VA/kg	Tipico
773	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.515** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
774	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.609** VA/kg	Tipico
775	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.614** VA/kg	Tipico
776	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.720** VA/kg	Tipico
777	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.713** VA/kg	Tipico
778	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.830** VA/kg	Tipico
779	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.837** VA/kg	Tipico
780	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.960** VA/kg	Tipico
781	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.972** VA/kg	Tipico
782	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.120** VA/kg	Tipico
783	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.134** VA/kg	Tipico
784	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.331** VA/kg	Tipico
785	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.351** VA/kg	Tipico
786	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.683** VA/kg	Tipico
787	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.706** VA/kg	Tipico
788	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Tipico
789	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Tipico
790	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Tipico
791	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Tipico
792	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00487** W/kg	Tipico
793	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01871** W/kg	Tipico
794	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0413** W/kg	Tipico
795	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0720** W/kg	Tipico
796	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1103** W/kg	Tipico
797	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1559** W/kg	Tipico
798	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.209** W/kg	Tipico
799	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** W/kg	Tipico
800	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.337** W/kg	Tipico
801	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.413** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
802	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.498** W/kg	Tipico
803	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.592** W/kg	Tipico
804	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.696** W/kg	Tipico
805	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.809** W/kg	Tipico
806	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.99** W/kg	Massimo garantito
807	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Tipico
808	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Tipico
809	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.079** W/kg	Tipico
810	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Massimo garantito
811	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Tipico
812	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.252** W/kg	Tipico
813	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.506** W/kg	Tipico
814	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.02** W/kg	Tipico
815	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00741** VA/kg	Tipico
816	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0268** VA/kg	Tipico
817	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0566** VA/kg	Tipico
818	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0952** VA/kg	Tipico
819	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1416** VA/kg	Tipico
820	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1954** VA/kg	Tipico
821	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.257** VA/kg	Tipico
822	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.326** VA/kg	Tipico
823	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.405** VA/kg	Tipico
824	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.498** VA/kg	Tipico
825	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.605** VA/kg	Tipico
826	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.730** VA/kg	Tipico
827	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.877** VA/kg	Tipico
828	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.053** VA/kg	Tipico
829	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.271** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
830	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.566** VA/kg	Tipico
831	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.05** VA/kg	Tipico
832	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.31** VA/kg	Tipico
833	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.25** VA/kg	Tipico
834	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00182** W/lb	Tipico
835	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00688** W/lb	Tipico
836	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Tipico
837	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Tipico
838	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0409** W/lb	Tipico
839	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0584** W/lb	Tipico
840	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0788** W/lb	Tipico
841	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Tipico
842	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
843	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.158** W/lb	Tipico
844	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.191** W/lb	Tipico
845	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** W/lb	Tipico
846	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.269** W/lb	Tipico
847	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.317** W/lb	Tipico
848	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Massimo garantito
849	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Tipico
850	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Tipico
851	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.451** W/lb	Tipico
852	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.609** W/lb	Massimo garantito
853	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Tipico
854	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Tipico
855	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Tipico
856	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.00** W/lb	Tipico
857	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
858	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0164** VA/lb	Tipico
859	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0330** VA/lb	Tipico
860	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** VA/lb	Tipico
861	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0765** VA/lb	Tipico
862	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.102** VA/lb	Tipico
863	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Tipico
864	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Tipico
865	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.196** VA/lb	Tipico
866	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.234** VA/lb	Tipico
867	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.277** VA/lb	Tipico
868	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.328** VA/lb	Tipico
869	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.390** VA/lb	Tipico
870	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.474** VA/lb	Tipico
871	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** VA/lb	Tipico
872	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.853** VA/lb	Tipico
873	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** VA/lb	Tipico
874	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.17** VA/lb	Tipico
875	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.3** VA/lb	Tipico
876	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00193** W/lb	Tipico
877	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00716** W/lb	Tipico
878	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0156** W/lb	Tipico
879	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0269** W/lb	Tipico
880	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0412** W/lb	Tipico
881	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0585** W/lb	Tipico
882	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0789** W/lb	Tipico
883	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Tipico
884	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
885	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.159** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
886	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.192** W/lb	Tipico
887	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.230** W/lb	Tipico
888	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.271** W/lb	Tipico
889	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.320** W/lb	Tipico
890	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Massimo garantito
891	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Tipico
892	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Tipico
893	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.459** W/lb	Tipico
894	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.620** W/lb	Massimo garantito
895	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Tipico
896	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Tipico
897	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.807** W/lb	Tipico
898	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.06** W/lb	Tipico
899	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00426** VA/lb	Tipico
900	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0142** VA/lb	Tipico
901	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Tipico
902	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Tipico
903	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0655** VA/lb	Tipico
904	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0879** VA/lb	Tipico
905	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** VA/lb	Tipico
906	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.140** VA/lb	Tipico
907	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.171** VA/lb	Tipico
908	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.205** VA/lb	Tipico
909	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.243** VA/lb	Tipico
910	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Tipico
911	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Tipico
912	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.416** VA/lb	Tipico
913	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.531** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
914	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.749** VA/lb	Tipico
915	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** VA/lb	Tipico
916	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.66** VA/lb	Tipico
917	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.5** VA/lb	Tipico
918	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00192** W/lb	Tipico
919	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00201** W/lb	Tipico
920	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00742** W/lb	Tipico
921	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00762** W/lb	Tipico
922	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0167** W/lb	Tipico
923	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0163** W/lb	Tipico
924	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0291** W/lb	Tipico
925	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Tipico
926	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0447** W/lb	Tipico
927	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0438** W/lb	Tipico
928	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Tipico
929	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0636** W/lb	Tipico
930	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0858** W/lb	Tipico
931	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0834** W/lb	Tipico
932	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Tipico
933	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.111** W/lb	Tipico
934	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.140** W/lb	Tipico
935	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Tipico
936	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.172** W/lb	Tipico
937	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Tipico
938	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Tipico
939	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.207** W/lb	Tipico
940	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.246** W/lb	Tipico
941	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
942	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Tipico
943	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.291** W/lb	Tipico
944	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.341** W/lb	Tipico
945	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Tipico
946	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.445** W/lb	Massimo garantito
947	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Tipico
948	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.394** W/lb	Tipico
949	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.402** W/lb	Tipico
950	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.467** W/lb	Tipico
951	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.481** W/lb	Tipico
952	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.700** W/lb	Massimo garantito
953	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.581** W/lb	Tipico
954	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.585** W/lb	Tipico
955	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.598** W/lb	Tipico
956	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.773** W/lb	Tipico
957	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.801** W/lb	Tipico
958	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.03** W/lb	Tipico
959	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.999** W/lb	Tipico
960	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00504** VA/lb	Tipico
961	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00560** VA/lb	Tipico
962	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0186** VA/lb	Tipico
963	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Tipico
964	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0369** VA/lb	Tipico
965	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** VA/lb	Tipico
966	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0592** VA/lb	Tipico
967	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0555** VA/lb	Tipico
968	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0799** VA/lb	Tipico
969	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0846** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
970	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.107** VA/lb	Tipico
971	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Tipico
972	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.144** VA/lb	Tipico
973	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.137** VA/lb	Tipico
974	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** VA/lb	Tipico
975	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.179** VA/lb	Tipico
976	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** VA/lb	Tipico
977	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Tipico
978	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.246** VA/lb	Tipico
979	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.259** VA/lb	Tipico
980	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.306** VA/lb	Tipico
981	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.291** VA/lb	Tipico
982	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.360** VA/lb	Tipico
983	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.343** VA/lb	Tipico
984	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.406** VA/lb	Tipico
985	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.429** VA/lb	Tipico
986	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.489** VA/lb	Tipico
987	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.511** VA/lb	Tipico
988	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.645** VA/lb	Tipico
989	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.612** VA/lb	Tipico
990	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.839** VA/lb	Tipico
991	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Tipico
992	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Tipico
993	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** VA/lb	Tipico
994	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.84** VA/lb	Tipico
995	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.90** VA/lb	Tipico
996	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.7** VA/lb	Tipico
997	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
998	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00202** W/lb	Tipico
999	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00753** W/lb	Tipico
1000	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Tipico
1001	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Tipico
1002	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Tipico
1003	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Tipico
1004	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0836** W/lb	Tipico
1005	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Tipico
1006	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Tipico
1007	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.167** W/lb	Tipico
1008	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.202** W/lb	Tipico
1009	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.241** W/lb	Tipico
1010	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Tipico
1011	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.335** W/lb	Tipico
1012	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.405** W/lb	Massimo garantito
1013	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Tipico
1014	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Tipico
1015	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.473** W/lb	Tipico
1016	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.610** W/lb	Massimo garantito
1017	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Tipico
1018	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Tipico
1019	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.784** W/lb	Tipico
1020	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Tipico
1021	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00493** VA/lb	Tipico
1022	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0165** VA/lb	Tipico
1023	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0332** VA/lb	Tipico
1024	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0536** VA/lb	Tipico
1025	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0772** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1026	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.104** VA/lb	Tipico
1027	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.133** VA/lb	Tipico
1028	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** VA/lb	Tipico
1029	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.200** VA/lb	Tipico
1030	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.240** VA/lb	Tipico
1031	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.284** VA/lb	Tipico
1032	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.336** VA/lb	Tipico
1033	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.399** VA/lb	Tipico
1034	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.483** VA/lb	Tipico
1035	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.610** VA/lb	Tipico
1036	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Tipico
1037	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Tipico
1038	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.92** VA/lb	Tipico
1039	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Tipico
1040	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Tipico
1041	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00735** W/lb	Tipico
1042	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0161** W/lb	Tipico
1043	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Tipico
1044	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0428** W/lb	Tipico
1045	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.061** W/lb	Tipico
1046	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0822** W/lb	Tipico
1047	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Tipico
1048	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Tipico
1049	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Tipico
1050	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Tipico
1051	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Tipico
1052	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Tipico
1053	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.333** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1054	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.410** W/lb	Massimo garantito
1055	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Tipico
1056	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Tipico
1057	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.472** W/lb	Tipico
1058	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Massimo garantito
1059	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Tipico
1060	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Tipico
1061	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.795** W/lb	Tipico
1062	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Tipico
1063	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00414** VA/lb	Tipico
1064	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0140** VA/lb	Tipico
1065	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0281** VA/lb	Tipico
1066	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Tipico
1067	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Tipico
1068	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0890** VA/lb	Tipico
1069	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Tipico
1070	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Tipico
1071	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Tipico
1072	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.211** VA/lb	Tipico
1073	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.251** VA/lb	Tipico
1074	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.298** VA/lb	Tipico
1075	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.356** VA/lb	Tipico
1076	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.433** VA/lb	Tipico
1077	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Tipico
1078	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.774** VA/lb	Tipico
1079	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** VA/lb	Tipico
1080	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.81** VA/lb	Tipico
1081	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1082	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Tipico
1083	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00734** W/lb	Tipico
1084	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0160** W/lb	Tipico
1085	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Tipico
1086	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0429** W/lb	Tipico
1087	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0611** W/lb	Tipico
1088	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0824** W/lb	Tipico
1089	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Tipico
1090	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Tipico
1091	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Tipico
1092	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Tipico
1093	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Tipico
1094	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Tipico
1095	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Tipico
1096	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Massimo garantito
1097	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipico
1098	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipico
1099	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Tipico
1100	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.580** W/lb	Massimo garantito
1101	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Tipico
1102	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Tipico
1103	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.767** W/lb	Tipico
1104	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.01** W/lb	Tipico
1105	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00463** VA/lb	Tipico
1106	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0156** VA/lb	Tipico
1107	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0314** VA/lb	Tipico
1108	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0510** VA/lb	Tipico
1109	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0737** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1110	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0991** VA/lb	Tipico
1111	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.127** VA/lb	Tipico
1112	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.158** VA/lb	Tipico
1113	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.192** VA/lb	Tipico
1114	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.230** VA/lb	Tipico
1115	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.273** VA/lb	Tipico
1116	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.323** VA/lb	Tipico
1117	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.383** VA/lb	Tipico
1118	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.463** VA/lb	Tipico
1119	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Tipico
1120	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.803** VA/lb	Tipico
1121	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** VA/lb	Tipico
1122	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.64** VA/lb	Tipico
1123	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Tipico
1124	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00249** W/lb	Tipico
1125	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00242** W/lb	Tipico
1126	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00935** W/lb	Tipico
1127	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Tipico
1128	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Tipico
1129	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Tipico
1130	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0346** W/lb	Tipico
1131	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0347** W/lb	Tipico
1132	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Tipico
1133	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0531** W/lb	Tipico
1134	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0742** W/lb	Tipico
1135	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0748** W/lb	Tipico
1136	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.100** W/lb	Tipico
1137	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0990** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1138	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
1139	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Tipico
1140	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Tipico
1141	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.162** W/lb	Tipico
1142	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.195** W/lb	Tipico
1143	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Tipico
1144	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.239** W/lb	Tipico
1145	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.236** W/lb	Tipico
1146	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.281** W/lb	Tipico
1147	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.285** W/lb	Tipico
1148	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.333** W/lb	Tipico
1149	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.336** W/lb	Tipico
1150	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.395** W/lb	Tipico
1151	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.391** W/lb	Tipico
1152	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Massimo garantito
1153	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.460** W/lb	Tipico
1154	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.462** W/lb	Tipico
1155	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.463** W/lb	Tipico
1156	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.546** W/lb	Tipico
1157	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.550** W/lb	Tipico
1158	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Massimo garantito
1159	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.666** W/lb	Tipico
1160	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.673** W/lb	Tipico
1161	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.670** W/lb	Tipico
1162	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.845** W/lb	Tipico
1163	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.872** W/lb	Tipico
1164	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.090** W/lb	Tipico
1165	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.990** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1166	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00524** VA/lb	Tipico
1167	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/lb	Tipico
1168	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0176** VA/lb	Tipico
1169	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0192** VA/lb	Tipico
1170	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0354** VA/lb	Tipico
1171	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0381** VA/lb	Tipico
1172	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0613** VA/lb	Tipico
1173	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0574** VA/lb	Tipico
1174	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Tipico
1175	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0881** VA/lb	Tipico
1176	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.118** VA/lb	Tipico
1177	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipico
1178	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Tipico
1179	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.145** VA/lb	Tipico
1180	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.181** VA/lb	Tipico
1181	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.189** VA/lb	Tipico
1182	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.221** VA/lb	Tipico
1183	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Tipico
1184	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.265** VA/lb	Tipico
1185	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Tipico
1186	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.316** VA/lb	Tipico
1187	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.329** VA/lb	Tipico
1188	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.374** VA/lb	Tipico
1189	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.389** VA/lb	Tipico
1190	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.445** VA/lb	Tipico
1191	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** VA/lb	Tipico
1192	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.553** VA/lb	Tipico
1193	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1194	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.694** VA/lb	Tipico
1195	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.669** VA/lb	Tipico
1196	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.883** VA/lb	Tipico
1197	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.901** VA/lb	Tipico
1198	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** VA/lb	Tipico
1199	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** VA/lb	Tipico
1200	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.25** VA/lb	Tipico
1201	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.52** VA/lb	Tipico
1202	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.1** VA/lb	Tipico
1203	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**20.0** VA/lb	Tipico
1204	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00256** W/lb	Tipico
1205	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00953** W/lb	Tipico
1206	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Tipico
1207	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0351** W/lb	Tipico
1208	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0532** W/lb	Tipico
1209	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0747** W/lb	Tipico
1210	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0998** W/lb	Tipico
1211	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
1212	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.161** W/lb	Tipico
1213	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Tipico
1214	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.238** W/lb	Tipico
1215	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.284** W/lb	Tipico
1216	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.335** W/lb	Tipico
1217	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.393** W/lb	Tipico
1218	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Massimo garantito
1219	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Tipico
1220	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Tipico
1221	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.551** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1222	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Massimo garantito
1223	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Tipico
1224	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Tipico
1225	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.881** W/lb	Tipico
1226	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.11** W/lb	Tipico
1227	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.0047** VA/lb	Tipico
1228	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0157** VA/lb	Tipico
1229	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0315** VA/lb	Tipico
1230	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0511** VA/lb	Tipico
1231	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0740** VA/lb	Tipico
1232	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Tipico
1233	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** VA/lb	Tipico
1234	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Tipico
1235	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.199** VA/lb	Tipico
1236	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.239** VA/lb	Tipico
1237	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.285** VA/lb	Tipico
1238	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.337** VA/lb	Tipico
1239	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.398** VA/lb	Tipico
1240	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.475** VA/lb	Tipico
1241	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.583** VA/lb	Tipico
1242	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.769** VA/lb	Tipico
1243	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Tipico
1244	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.53** VA/lb	Tipico
1245	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.4** VA/lb	Tipico
1246	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00260** W/lb	Tipico
1247	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00259** W/lb	Tipico
1248	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0101** W/lb	Tipico
1249	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0100** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1250	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0219** W/lb	Tipico
1251	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0220** W/lb	Tipico
1252	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Tipico
1253	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Tipico
1254	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0580** W/lb	Tipico
1255	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** W/lb	Tipico
1256	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0823** W/lb	Tipico
1257	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0819** W/lb	Tipico
1258	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** W/lb	Tipico
1259	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.111** W/lb	Tipico
1260	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** W/lb	Tipico
1261	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** W/lb	Tipico
1262	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.180** W/lb	Tipico
1263	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** W/lb	Tipico
1264	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.220** W/lb	Tipico
1265	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.218** W/lb	Tipico
1266	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.263** W/lb	Tipico
1267	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** W/lb	Tipico
1268	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** W/lb	Tipico
1269	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.317** W/lb	Tipico
1270	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** W/lb	Tipico
1271	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/lb	Tipico
1272	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/lb	Tipico
1273	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.438** W/lb	Tipico
1274	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Massimo garantito
1275	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Tipico
1276	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Tipico
1277	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1278	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Tipico
1279	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.605** W/lb	Tipico
1280	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Massimo garantito
1281	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Tipico
1282	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Tipico
1283	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.733** W/lb	Tipico
1284	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.930** W/lb	Tipico
1285	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.925** W/lb	Tipico
1286	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Tipico
1287	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Tipico
1288	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00496** VA/lb	Tipico
1289	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00521** VA/lb	Tipico
1290	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0174** VA/lb	Tipico
1291	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Tipico
1292	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0347** VA/lb	Tipico
1293	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0348** VA/lb	Tipico
1294	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0567** VA/lb	Tipico
1295	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0569** VA/lb	Tipico
1296	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Tipico
1297	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0827** VA/lb	Tipico
1298	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Tipico
1299	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipico
1300	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Tipico
1301	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Tipico
1302	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.185** VA/lb	Tipico
1303	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.186** VA/lb	Tipico
1304	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.228** VA/lb	Tipico
1305	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.229** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1306	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Tipico
1307	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.276** VA/lb	Tipico
1308	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** VA/lb	Tipico
1309	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.332** VA/lb	Tipico
1310	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Tipico
1311	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Tipico
1312	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.474** VA/lb	Tipico
1313	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.476** VA/lb	Tipico
1314	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Tipico
1315	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.580** VA/lb	Tipico
1316	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.722** VA/lb	Tipico
1317	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.733** VA/lb	Tipico
1318	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.980** VA/lb	Tipico
1319	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.975** VA/lb	Tipico
1320	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.65** VA/lb	Tipico
1321	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.78** VA/lb	Tipico
1322	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.99** VA/lb	Tipico
1323	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.57** VA/lb	Tipico
1324	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.8** VA/lb	Tipico
1325	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Tipico
1326	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00281** W/lb	Tipico
1327	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0105** W/lb	Tipico
1328	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** W/lb	Tipico
1329	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0391** W/lb	Tipico
1330	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0596** W/lb	Tipico
1331	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.084** W/lb	Tipico
1332	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** W/lb	Tipico
1333	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1334	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** W/lb	Tipico
1335	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.224** W/lb	Tipico
1336	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.271** W/lb	Tipico
1337	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.320** W/lb	Tipico
1338	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.377** W/lb	Tipico
1339	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.440** W/lb	Tipico
1340	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Massimo garantito
1341	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Tipico
1342	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Tipico
1343	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Tipico
1344	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Massimo garantito
1345	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Tipico
1346	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Tipico
1347	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.931** W/lb	Tipico
1348	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Tipico
1349	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** VA/lb	Tipico
1350	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0147** VA/lb	Tipico
1351	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0299** VA/lb	Tipico
1352	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0494** VA/lb	Tipico
1353	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** VA/lb	Tipico
1354	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Tipico
1355	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Tipico
1356	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** VA/lb	Tipico
1357	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Tipico
1358	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.249** VA/lb	Tipico
1359	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.303** VA/lb	Tipico
1360	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.357** VA/lb	Tipico
1361	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.424** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1362	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.510** VA/lb	Tipico
1363	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.635** VA/lb	Tipico
1364	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.862** VA/lb	Tipico
1365	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.49** VA/lb	Tipico
1366	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.46** VA/lb	Tipico
1367	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Tipico
1368	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00329** W/lb	Tipico
1369	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00334** W/lb	Tipico
1370	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** W/lb	Tipico
1371	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0123** W/lb	Tipico
1372	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** W/lb	Tipico
1373	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0265** W/lb	Tipico
1374	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/lb	Tipico
1375	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0453** W/lb	Tipico
1376	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0687** W/lb	Tipico
1377	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0694** W/lb	Tipico
1378	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0973** W/lb	Tipico
1379	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0964** W/lb	Tipico
1380	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** W/lb	Tipico
1381	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
1382	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** W/lb	Tipico
1383	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** W/lb	Tipico
1384	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.207** W/lb	Tipico
1385	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.208** W/lb	Tipico
1386	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.253** W/lb	Tipico
1387	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.254** W/lb	Tipico
1388	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Tipico
1389	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1390	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.363** W/lb	Tipico
1391	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.362** W/lb	Tipico
1392	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.427** W/lb	Tipico
1393	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.425** W/lb	Tipico
1394	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.496** W/lb	Tipico
1395	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.498** W/lb	Tipico
1396	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Massimo garantito
1397	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipico
1398	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipico
1399	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.578** W/lb	Tipico
1400	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** W/lb	Tipico
1401	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.676** W/lb	Tipico
1402	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Massimo garantito
1403	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Tipico
1404	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Tipico
1405	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Tipico
1406	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.02** W/lb	Tipico
1407	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.00** W/lb	Tipico
1408	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.22** W/lb	Tipico
1409	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.19** W/lb	Tipico
1410	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00516** VA/lb	Tipico
1411	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00499** VA/lb	Tipico
1412	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0173** VA/lb	Tipico
1413	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0169** VA/lb	Tipico
1414	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** VA/lb	Tipico
1415	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0346** VA/lb	Tipico
1416	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0572** VA/lb	Tipico
1417	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0576** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1418	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0848** VA/lb	Tipico
1419	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** VA/lb	Tipico
1420	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Tipico
1421	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Tipico
1422	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Tipico
1423	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.153** VA/lb	Tipico
1424	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Tipico
1425	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Tipico
1426	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.239** VA/lb	Tipico
1427	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.238** VA/lb	Tipico
1428	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.288** VA/lb	Tipico
1429	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.290** VA/lb	Tipico
1430	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.345** VA/lb	Tipico
1431	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.348** VA/lb	Tipico
1432	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.409** VA/lb	Tipico
1433	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.414** VA/lb	Tipico
1434	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.493** VA/lb	Tipico
1435	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.484** VA/lb	Tipico
1436	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.591** VA/lb	Tipico
1437	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Tipico
1438	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.734** VA/lb	Tipico
1439	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.699** VA/lb	Tipico
1440	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.904** VA/lb	Tipico
1441	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.965** VA/lb	Tipico
1442	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.71** VA/lb	Tipico
1443	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Tipico
1444	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.13** VA/lb	Tipico
1445	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**5.01** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1446	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Tipico
1447	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.2** VA/lb	Tipico
1448	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00343** W/lb	Tipico
1449	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0129** W/lb	Tipico
1450	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** W/lb	Tipico
1451	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0470** W/lb	Tipico
1452	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0709** W/lb	Tipico
1453	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0994** W/lb	Tipico
1454	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.132** W/lb	Tipico
1455	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** W/lb	Tipico
1456	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.212** W/lb	Tipico
1457	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.258** W/lb	Tipico
1458	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.310** W/lb	Tipico
1459	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.368** W/lb	Tipico
1460	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.431** W/lb	Tipico
1461	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.501** W/lb	Tipico
1462	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Massimo garantito
1463	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipico
1464	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipico
1465	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.677** W/lb	Tipico
1466	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Massimo garantito
1467	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Tipico
1468	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Tipico
1469	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.010** W/lb	Tipico
1470	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.24** W/lb	Tipico
1471	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00471** VA/lb	Tipico
1472	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0161** VA/lb	Tipico
1473	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0331** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1474	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0549** VA/lb	Tipico
1475	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** VA/lb	Tipico
1476	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipico
1477	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Tipico
1478	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.187** VA/lb	Tipico
1479	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Tipico
1480	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.279** VA/lb	Tipico
1481	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.334** VA/lb	Tipico
1482	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** VA/lb	Tipico
1483	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.465** VA/lb	Tipico
1484	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.549** VA/lb	Tipico
1485	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.661** VA/lb	Tipico
1486	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.842** VA/lb	Tipico
1487	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** VA/lb	Tipico
1488	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.70** VA/lb	Tipico
1489	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.6** VA/lb	Tipico
1490	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00358** W/kg	Tipico
1491	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01359** W/kg	Tipico
1492	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** W/kg	Tipico
1493	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0527** W/kg	Tipico
1494	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** W/kg	Tipico
1495	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1152** W/kg	Tipico
1496	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1546** W/kg	Tipico
1497	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1997** W/kg	Tipico
1498	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2510** W/kg	Tipico
1499	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.309** W/kg	Tipico
1500	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.373** W/kg	Tipico
1501	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.445** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1502	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.525** W/kg	Tipico
1503	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.613** W/kg	Tipico
1504	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Tipico
1505	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.711** W/kg	Tipico
1506	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.819** W/kg	Tipico
1507	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Massimo garantito
1508	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Tipico
1509	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.961** W/kg	Tipico
1510	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.165** W/kg	Tipico
1511	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.594** W/kg	Tipico
1512	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Tipico
1513	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01620** W/kg	Tipico
1514	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0356** W/kg	Tipico
1515	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0624** W/kg	Tipico
1516	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0958** W/kg	Tipico
1517	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1358** W/kg	Tipico
1518	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1825** W/kg	Tipico
1519	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.2360** W/kg	Tipico
1520	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2970** W/kg	Tipico
1521	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.365** W/kg	Tipico
1522	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.441** W/kg	Tipico
1523	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.525** W/kg	Tipico
1524	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.616** W/kg	Tipico
1525	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.715** W/kg	Tipico
1526	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
1527	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.825** W/kg	Tipico
1528	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.945** W/kg	Tipico
1529	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1530	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Tipico
1531	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.099** W/kg	Tipico
1532	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.323** W/kg	Tipico
1533	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.773** W/kg	Tipico
1534	**23JG110** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
1535	**23JG110** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
1536	**23JG110** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipico
1537	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
1538	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
1539	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Tipico
1540	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Tipico
1541	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
1542	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Tipico
1543	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipico
1544	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
1545	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Tipico
1546	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
1547	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
1548	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
1549	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipico
1550	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Massimo garantito
1551	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipico
1552	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipico
1553	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Massimo garantito
1554	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Tipico
1555	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipico
1556	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
1557	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1558	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
1559	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
1560	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipico
1561	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Tipico
1562	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Massimo garantito
1563	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
1564	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
1565	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Massimo garantito
1566	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
1567	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipico
1568	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Massimo garantito
1569	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipico
1570	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipico
1571	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Massimo garantito
1572	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Tipico
1573	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipico
1574	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Massimo garantito
1575	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
1576	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipico
1577	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
1578	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
1579	**27JG120** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
1580	**27JG120** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Massimo garantito
1581	**27JG120** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Tipico
1582	**27JG130** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
1583	**27JG130** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Massimo garantito
1584	**27JG130** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Tipico
1585	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1586	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
1587	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipico
1588	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
1589	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
1590	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Tipico
1591	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Tipico
1592	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
1593	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipico
1594	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
1595	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
1596	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipico
1597	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Tipico
1598	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
1599	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipico
1600	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipico
1601	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Massimo garantito
1602	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Tipico
1603	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
1604	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
1605	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipico
1606	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipico
1607	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Massimo garantito
1608	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
1609	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Tipico
1610	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
1611	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Tipico
1612	**30JG120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Tipico
1613	**30JG120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1614	**30JG120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Tipico
1615	**30JG130** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Tipico
1616	**30JG130** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Massimo garantito
1617	**30JG130** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Tipico
1618	**30JG140** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipico
1619	**30JG140** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	Massimo garantito
1620	**30JG140** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Tipico
1621	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
1622	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Massimo garantito
1623	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Tipico
1624	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
1625	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
1626	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Tipico
1627	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Tipico
1628	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Massimo garantito
1629	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Tipico
1630	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
1631	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Massimo garantito
1632	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipico
1633	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Tipico
1634	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
1635	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Tipico
1636	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipico
1637	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Massimo garantito
1638	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipico
1639	**35JG135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	Tipico
1640	**35JG135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Massimo garantito
1641	**35JG135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1642	**35JG145** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Tipico
1643	**35JG145** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Massimo garantito
1644	**35JG145** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	Tipico
1645	**35JG155** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Tipico
1646	**35JG155** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	Massimo garantito
1647	**35JG155** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Tipico
1648	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Tipico
1649	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Massimo garantito
1650	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Tipico
1651	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipico
1652	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Massimo garantito
1653	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Tipico
1654	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Tipico
1655	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Massimo garantito
1656	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Tipico
1657	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Tipico
1658	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Massimo garantito
1659	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Tipico
1660	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Tipico
1661	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Massimo garantito
1662	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Tipico
1663	**M-0H** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Massimo garantito
1664	**M-0H** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
1665	**M-0H** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
1666	**M-0H** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipico
1667	**M-0H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
1668	**M-0H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
1669	**M-0H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1670	**M-0H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Tipico
1671	**M-0H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Massimo garantito
1672	**M-0H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipico
1673	**M-0H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Massimo garantito
1674	**M-0H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Tipico
1675	**M-1H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Massimo garantito
1676	**M-1H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
1677	**M-1H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	Massimo garantito
1678	**M-1H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Tipico
1679	**M-1H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Massimo garantito
1680	**M-1H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
1681	**M-1H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
1682	**M-1H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Tipico
1683	**M-1H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
1684	**M-1H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Tipico
1685	**M-1H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Massimo garantito
1686	**M-1H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Tipico
1687	**M-2H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
1688	**M-2H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Tipico
1689	**M-2H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Massimo garantito
1690	**M-2H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Tipico
1691	**M-2H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
1692	**M-2H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Tipico
1693	**M-2H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Massimo garantito
1694	**M-2H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Tipico
1695	**M-3** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Massimo garantito
1696	**M-3** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
1697	**M-3** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1698	**M-3** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipico
1699	**M-3** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Massimo garantito
1700	**M-3** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Tipico
1701	**M-3** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Massimo garantito
1702	**M-3** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Tipico
1703	**M-3H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Massimo garantito
1704	**M-3H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipico
1705	**M-3H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Massimo garantito
1706	**M-3H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Tipico
1707	**M-4** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Massimo garantito
1708	**M-4** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
1709	**M-4** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Massimo garantito
1710	**M-4** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Tipico
1711	**M-4** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
1712	**M-4** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Tipico
1713	**M-4** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	Massimo garantito
1714	**M-4** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Tipico
1715	**M-5** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Massimo garantito
1716	**M-5** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipico
1717	**M-5** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	Massimo garantito
1718	**M-5** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Tipico
1719	**M-5** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
1720	**M-5** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Tipico
1721	**M-5** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Massimo garantito
1722	**M-5** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	Tipico
1723	**M-6** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	Massimo garantito
1724	**M-6** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Tipico
1725	**M-6** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1726	**M-6** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Tipico
1727	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Tipico
1728	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Tipico
1729	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Tipico
1730	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipico
1731	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Tipico
1732	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Tipico
1733	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Tipico
1734	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipico
1735	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipico
1736	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Tipico
1737	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Tipico
1738	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Tipico
1739	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipico
1740	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Tipico
1741	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Tipico
1742	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Tipico
1743	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Tipico
1744	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipico
1745	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Tipico
1746	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Tipico
1747	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Tipico
1748	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Tipico
1749	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipico
1750	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
1751	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipico
1752	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Tipico
1753	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1754	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Tipico
1755	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Tipico
1756	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Tipico
1757	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipico
1758	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
1759	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipico
1760	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Tipico
1761	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Tipico
1762	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Tipico
1763	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Tipico
1764	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Tipico
1765	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Tipico
1766	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Tipico
1767	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
1768	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipico
1769	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Tipico
1770	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Tipico
1771	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Tipico
1772	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.56** W/kg	Tipico
1773	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Tipico
1774	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Tipico
1775	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Tipico
1776	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Tipico
1777	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Tipico
1778	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipico
1779	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Tipico
1780	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Tipico
1781	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1782	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Tipico
1783	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Tipico
1784	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Tipico
1785	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Tipico
1786	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Tipico
1787	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Tipico
1788	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Tipico
1789	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Tipico
1790	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.60** W/kg	Tipico
1791	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.19** W/kg	Tipico
1792	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.70** W/kg	Tipico
1793	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Tipico
1794	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Tipico
1795	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipico
1796	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Tipico
1797	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Tipico
1798	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Tipico
1799	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Tipico
1800	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Tipico
1801	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Tipico
1802	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Tipico
1803	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.24** W/kg	Tipico
1804	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.74** W/kg	Tipico
1805	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Tipico
1806	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.81** W/kg	Tipico
1807	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Tipico
1808	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Tipico
1809	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1810	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** W/kg	Tipico
1811	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Tipico
1812	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** W/kg	Tipico
1813	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.21** W/kg	Tipico
1814	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.62** W/kg	Tipico
1815	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Tipico
1816	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.69** W/kg	Tipico
1817	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Tipico
1818	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipico
1819	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Tipico
1820	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Tipico
1821	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipico
1822	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Tipico
1823	**M-1** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Tipico
1824	**M-1** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Tipico
1825	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipico
1826	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Tipico
1827	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
1828	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Tipico
1829	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.13** W/kg	Tipico
1830	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Tipico
1831	**M-2** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Tipico
1832	**M-2** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Tipico
1833	**M-3** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipico
1834	**M-3** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** W/kg	Tipico
1835	**M-3** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Tipico
1836	**M-3** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Tipico
1837	**M-3** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1838	**M-3** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.54** W/kg	Tipico
1839	**M-4** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Tipico
1840	**M-4** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Tipico
1841	**M-4** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Tipico
1842	**M-4** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Tipico
1843	**M-5** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.17** W/kg	Tipico
1844	**M-5** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.68** W/kg	Tipico
1845	**M-5** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Tipico
1846	**M-5** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.76** W/kg	Tipico
1847	**M-6** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.32** W/kg	Tipico
1848	**M-6** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Tipico
1849	**23PH085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Tipico
1850	**23PH085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Massimo garantito
1851	**23PH085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Tipico
1852	**23PH090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Tipico
1853	**23PH090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Massimo garantito
1854	**23PH090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Tipico
1855	**23PH095** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipico
1856	**23PH095** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Massimo garantito
1857	**23PH095** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Tipico
1858	**23PHD080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipico
1859	**23PHD080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Massimo garantito
1860	**23PHD080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
1861	**23PHD085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Tipico
1862	**23PHD085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Massimo garantito
1863	**23PHD085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Tipico
1864	**23PHD090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Tipico
1865	**23PHD090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1866	**23PHD090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Tipico
1867	**23PHE080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipico
1868	**23PHE080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Massimo garantito
1869	**23PHE080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Tipico
1870	**23PHE085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Tipico
1871	**23PHE085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Massimo garantito
1872	**23PHE085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Tipico
1873	**27PG130** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Tipico
1874	**27PG130** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.67** W/kg	Massimo garantito
1875	**27PG130** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Tipico
1876	**27PH095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Tipico
1877	**27PH095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Massimo garantito
1878	**27PH095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Tipico
1879	**27PH100** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Tipico
1880	**27PH100** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Massimo garantito
1881	**27PH100** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Tipico
1882	**27PHD085** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
1883	**27PHD085** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Massimo garantito
1884	**27PHD085** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Tipico
1885	**27PHD090** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipico
1886	**27PHD090** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Massimo garantito
1887	**27PHD090** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Tipico
1888	**27PHD095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipico
1889	**27PHD095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Massimo garantito
1890	**27PHD095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Tipico
1891	**30PG120** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Tipico
1892	**30PG120** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.63** W/kg	Massimo garantito
1893	**30PG120** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1894	**30PG130** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Tipico
1895	**30PG130** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.73** W/kg	Massimo garantito
1896	**30PG130** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Tipico
1897	**30PH100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipico
1898	**30PH100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Massimo garantito
1899	**30PH100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Tipico
1900	**30PH105** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Tipico
1901	**30PH105** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
1902	**30PH105** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Tipico
1903	**30PHD095** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Tipico
1904	**30PHD095** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Massimo garantito
1905	**30PHD095** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Tipico
1906	**30PHD100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Tipico
1907	**30PHD100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** W/kg	Massimo garantito
1908	**30PHD100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Tipico
1909	**35PG145** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Tipico
1910	**35PG145** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.03** W/kg	Massimo garantito
1911	**35PG145** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.80** W/kg	Tipico
1912	**35PG155** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Tipico
1913	**35PG155** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.07** W/kg	Massimo garantito
1914	**35PG155** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.89** W/kg	Tipico
1915	**15SQH085** Shougang	0.15	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1916	**15SQH085** Shougang	0.15	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
1917	**18SQG075** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1918	**18SQG075** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.96** W/kg	Tipico
1919	**18SQG080** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.76** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1920	**18SQG080** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.02** W/kg	Tipico
1921	**18SQG085** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.79** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1922	**18SQG085** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.08** W/kg	Tipico
1923	**18SQG090** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1924	**18SQG090** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.19** W/kg	Tipico
1925	**18SQGD060** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.58** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1926	**18SQGD060** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Tipico
1927	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.58** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1928	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Tipico
1929	**18SQGD065** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.62** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1930	**18SQGD065** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
1931	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.62** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1932	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
1933	**18SQGD070** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.65** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1934	**18SQGD070** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Tipico
1935	**18SQGD075** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.67** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1936	**18SQGD075** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Tipico
1937	**18SQH085** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.79** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1938	**18SQH085** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.08** W/kg	Tipico
1939	**20SQG075** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1940	**20SQG075** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.96** W/kg	Tipico
1941	**20SQG080** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1942	**20SQG080** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.03** W/kg	Tipico
1943	**20SQG085** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.8** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1944	**20SQG085** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.08** W/kg	Tipico
1945	**20SQG090** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.82** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1946	**20SQG090** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Tipico
1947	**20SQG095** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1948	**20SQG095** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.19** W/kg	Tipico
1949	**20SQGD060** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.59** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1950	**20SQGD060** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Tipico
1951	**20SQGD065** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.63** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1952	**20SQGD065** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Tipico
1953	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.63** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1954	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Tipico
1955	**20SQGD070** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.66** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1956	**20SQGD070** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.89** W/kg	Tipico
1957	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.66** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1958	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.89** W/kg	Tipico
1959	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.66** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1960	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.89** W/kg	Tipico
1961	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.66** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1962	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.89** W/kg	Tipico
1963	**20SQGD075** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.69** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1964	**20SQGD075** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Tipico
1965	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.69** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1966	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Tipico
1967	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.69** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1968	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Tipico
1969	**20SQGD080** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.72** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1970	**20SQGD080** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Tipico
1971	**20SQH085** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.8** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1972	**20SQH085** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.08** W/kg	Tipico
1973	**23SQG080** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.79** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1974	**23SQG080** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Tipico
1975	**23SQG085** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.81** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1976	**23SQG085** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.09** W/kg	Tipico
1977	**23SQG090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1978	**23SQG090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Tipico
1979	**23SQG095** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.86** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1980	**23SQG095** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.16** W/kg	Tipico
1981	**23SQG100** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.88** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1982	**23SQG100** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.21** W/kg	Tipico
1983	**23SQGD070** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.71** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1984	**23SQGD070** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Tipico
1985	**23SQGD075** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1986	**23SQGD075** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.97** W/kg	Tipico
1987	**23SQGD080** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1988	**23SQGD080** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.01** W/kg	Tipico
1989	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1990	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.01** W/kg	Tipico
1991	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1992	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.01** W/kg	Tipico
1993	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.76** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1994	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.02** W/kg	Tipico
1995	**23SQGD085** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1996	**23SQGD085** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Tipico
1997	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
1998	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Tipico
1999	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2000	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Tipico
2001	**23SQGD090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.81** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2002	**23SQGD090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.11** W/kg	Tipico
2003	**23SQH090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2004	**23SQH090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Tipico
2005	**27SQG090** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.88** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2006	**27SQG090** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.18** W/kg	Tipico
2007	**27SQG095** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.91** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2008	**27SQG095** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.22** W/kg	Tipico
2009	**27SQG100** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.91** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2010	**27SQG100** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.23** W/kg	Tipico
2011	**27SQG110** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2012	**27SQG110** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.27** W/kg	Tipico
2013	**27SQGD080** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2014	**27SQGD080** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.06** W/kg	Tipico
2015	**27SQGD085** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.82** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2016	**27SQGD085** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Tipico
2017	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.82** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2018	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Tipico
2019	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.82** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2020	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Tipico
2021	**27SQGD090** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2022	**27SQGD090** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Tipico
2023	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2024	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Tipico
2025	**27SQGD095** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.87** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2026	**27SQGD095** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.16** W/kg	Tipico
2027	**30SQG095** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.96** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2028	**30SQG095** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.26** W/kg	Tipico
2029	**30SQG100** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.98** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2030	**30SQG100** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.29** W/kg	Tipico
2031	**30SQG105** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2032	**30SQG105** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.30** W/kg	Tipico
2033	**30SQG120** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2034	**30SQG120** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.36** W/kg	Tipico
2035	**30SQGD090** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2036	**30SQGD090** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.19** W/kg	Tipico
2037	**30SQGD095** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.92** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2038	**30SQGD095** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.22** W/kg	Tipico
2039	**30SQGD100** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2040	**30SQGD100** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.23** W/kg	Tipico
2041	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2042	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.23** W/kg	Tipico
2043	**30SQGD105** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.97** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2044	**30SQGD105** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.28** W/kg	Tipico
2045	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.36** W/lb	Massimo garantito
2046	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Tipico
2047	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.54** W/lb	Massimo garantito
2048	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.16** W/kg	Tipico
2049	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.37** W/lb	Massimo garantito
2050	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.81** W/kg	Tipico
2051	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.57** W/lb	Massimo garantito
2052	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.21** W/kg	Tipico
2053	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.39** W/lb	Massimo garantito
2054	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Tipico
2055	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.59** W/lb	Massimo garantito
2056	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.27** W/kg	Tipico
2057	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.42** W/lb	Massimo garantito
2058	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.94** W/kg	Tipico
2059	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.62** W/lb	Massimo garantito
2060	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.34** W/kg	Tipico
2061	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.44** W/lb	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2062	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.98** W/kg	Tipico
2063	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.64** W/lb	Massimo garantito
2064	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.37** W/kg	Tipico
2065	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.94** W/kg	Tipico
2066	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.63** W/lb	Massimo garantito
2067	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.39** W/kg	Tipico
2068	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.45** W/lb	Massimo garantito
2069	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Tipico
2070	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.65** W/lb	Massimo garantito
2071	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.39** W/kg	Tipico
2072	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Tipico
2073	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.64** W/lb	Massimo garantito
2074	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.39** W/kg	Tipico
2075	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Tipico
2076	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.50** W/kg	Tipico
2077	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.97** W/kg	Tipico
2078	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.67** W/lb	Massimo garantito
2079	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.48** W/kg	Tipico
2080	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.01** W/kg	Tipico
2081	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.71** W/lb	Massimo garantito
2082	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.53** W/kg	Tipico
2083	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
2084	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.72** W/lb	Massimo garantito
2085	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.55** W/kg	Tipico
2086	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
2087	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.60** W/kg	Tipico
2088	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.08** W/kg	Tipico
2089	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.74** W/lb	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2090	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.61** W/kg	Tipico
2091	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.19** W/kg	Tipico
2092	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.75** W/lb	Massimo garantito
2093	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.64** W/kg	Tipico
2094	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.23** W/kg	Tipico
2095	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.81** W/lb	Massimo garantito
2096	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.76** W/kg	Tipico
2097	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.34** W/lb	Massimo garantito
2098	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.76** W/kg	Tipico
2099	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.48** W/lb	Massimo garantito
2100	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.02** W/kg	Tipico
2101	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.35** W/lb	Massimo garantito
2102	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Tipico
2103	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.51** W/lb	Massimo garantito
2104	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.08** W/kg	Tipico
2105	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.36** W/lb	Massimo garantito
2106	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Tipico
2107	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.54** W/lb	Massimo garantito
2108	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.15** W/kg	Tipico
2109	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.37** W/lb	Massimo garantito
2110	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.79** W/kg	Tipico
2111	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.58** W/lb	Massimo garantito
2112	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.23** W/kg	Tipico
2113	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.39** W/lb	Massimo garantito
2114	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Tipico
2115	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.60** W/lb	Massimo garantito
2116	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.28** W/kg	Tipico
2117	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.45** W/lb	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2118	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Tipico
2119	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.65** W/lb	Massimo garantito
2120	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.38** W/kg	Tipico
2121	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito
2122	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Massimo garantito
2123	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Massimo garantito
2124	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.19** W/kg	Massimo garantito
2125	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.25** W/kg	Massimo garantito
2126	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito
2127	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.45** W/kg	Massimo garantito
2128	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.19** W/kg	Massimo garantito
2129	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.25** W/kg	Massimo garantito
2130	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.38** W/kg	Massimo garantito
2131	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.46** W/kg	Massimo garantito
2132	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.58** W/kg	Massimo garantito
2133	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.51** W/kg	Massimo garantito
2134	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.64** W/kg	Massimo garantito
2135	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.77** W/kg	Massimo garantito
2136	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.92** W/kg	Massimo garantito
2137	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.92** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2138	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Massimo garantito
2139	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Massimo garantito
2140	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.03** W/kg	Massimo garantito
2141	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
2142	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Massimo garantito
2143	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Massimo garantito
2144	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.18** W/kg	Massimo garantito
2145	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.18** W/kg	Massimo garantito
2146	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.25** W/kg	Massimo garantito
2147	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito
2148	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito
2149	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito
2150	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.38** W/kg	Massimo garantito
2151	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.45** W/kg	Massimo garantito
2152	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.45** W/kg	Massimo garantito
2153	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.64** W/kg	Massimo garantito

Fonti dei produttori e condizioni di prova

I riferimenti a tabelle e righe rimandano alle condizioni di prova originali.

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

Revisione Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) Documento ufficiale

PDF, pagina 28 · Righe dei dati 18-23, 32-37, 44-53, 64-73, 82-91, 98-103

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

PDF, pagina 29 · Righe dei dati 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

PDF, pagina 29 · Righe dei dati 25, 27, 29, 31, 39, 41, 43

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

PDF, pagina 29 · Righe dei dati 54-63, 74-81, 92-97

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 104, 108, 112, 116, 144, 148, 152

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 26 · Righe dei dati 105, 107, 109, 111, 113, 115, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 185, 187, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 283, 285, 289, 291, 295, 297, 301, 303, 307, 309, 315, 317, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 367, 369, 373, 375, 381, 383, 389, 391, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 106, 110, 114, 117, 146, 150, 154

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 118, 122, 126, 130, 134

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 26 · Righe dei dati 119, 123, 127, 131, 135, 159, 163, 167, 171, 175

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 120, 124, 128, 132, 136

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, pagina 26 · Righe dei dati 121, 125, 129, 133, 137, 161, 165, 169, 173, 177

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 138, 140, 142, 188, 192, 196, 200

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 139, 141, 143, 190, 194, 198, 202

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 156, 224, 226

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 157, 225, 227

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 158, 162, 166, 170, 174, 178

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 160, 164, 168, 172, 176, 179

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 180, 182

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 181, 183

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 184, 282, 352, 356, 422, 426, 430
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 3 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 186, 284, 354, 358, 424, 428, 432
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 3 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 27 · Righe dei dati 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 204, 208, 212, 216, 220, 288, 294, 300, 306, 314, 320, 360, 366, 372, 380, 388, 434, 438, 442
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 206, 210, 214, 218, 222, 290, 296, 302, 308, 316, 321, 362, 368, 374, 382, 390, 436, 440, 444
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 228, 234, 242, 250, 258, 324, 330, 336, 344, 396, 402, 408, 416
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 27 · Righe dei dati 229, 231, 235, 237, 243, 245, 251, 253, 259, 261, 325, 327, 331, 333, 337, 339, 345, 347, 397, 399, 403, 405, 409, 411, 417, 419
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 230, 236, 244, 252, 260, 326, 332, 338, 346, 398, 404, 410, 418
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 232, 238, 246, 254, 262
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 233, 240, 248, 256, 263
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, pagina 27 · Righe dei dati 239, 241, 247, 249, 255, 257, 341, 343, 349, 351, 413, 415
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.2 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 264, 266, 270, 274, 278
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 265, 268, 272, 276, 280
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, pagina 28 · Righe dei dati 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.3 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 286
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 287
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 292, 298, 304, 310, 318, 322, 364, 370, 376, 384, 392
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 293, 299, 305, 312, 319, 323, 365, 371, 378, 386, 394
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 27 · Righe dei dati 311, 313, 377, 379, 385, 387, 393, 395
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.2 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 328, 334, 340, 348, 400, 406, 412, 420
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 329, 335, 342, 350, 401, 407, 414, 421
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Shougang

Shougang Cold Rolled Grain-Oriented Electrical Steel Product Manual

Revisione 2025 catalogue (official catalogue label; PDF dated 2025-07-23) Documento ufficiale

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 1915, 1937, 1971, 2003

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 8 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 1916, 1938, 1972, 2004

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 8 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 1917, 1919, 1921, 1923, 1939, 1941, 1943, 1945, 1947, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 2005, 2007, 2009, 2011, 2027, 2029, 2031, 2033

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 1 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 1918, 1920, 1922, 1924, 1940, 1942, 1944, 1946, 1948, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 2006, 2008, 2010, 2012, 2028, 2030, 2032, 2034

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 1 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 1925, 1929, 1933, 1935, 1949, 1951, 1955, 1963, 1969, 1983, 1985, 1987, 1995, 2001, 2013, 2015, 2021, 2025, 2035, 2037, 2039, 2043

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 2 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 1926, 1930, 1934, 1936, 1950, 1952, 1956, 1964, 1970, 1984, 1986, 1988, 1996, 2002, 2014, 2016, 2022, 2026, 2036, 2038, 2040, 2044

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 2 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 1927, 1931, 1953, 1959, 1965, 1991, 1997, 2019, 2023, 2041

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 3 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 1928, 1932, 1954, 1960, 1966, 1992, 1998, 2020, 2024, 2042

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 3 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 1957, 1989, 2017

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 7 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 1958, 1990, 2018

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 7 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and

explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 1961, 1967, 1993, 1999
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 4 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 1962, 1968, 1994, 2000
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 4 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets
Revisione D003jec_04_202407f Documento ufficiale

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 1727-1732, 1743-1752, 1773-1778
Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · Consultare le condizioni riportate nella fonte
Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 1733-1736, 1753-1760
Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · Consultare le condizioni riportate nella fonte
Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 1737-1740, 1761-1768, 1779-1786, 1793-1802, 1809-1816
Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE HI-B, Typical · Consultare le condizioni riportate nella fonte
Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 1741-1742, 1769-1772, 1787-1792, 1803-1808
Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE, Typical · Consultare le condizioni riportate nella fonte
Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 1817-1822, 1825-1830
Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · Consultare le condizioni riportate nella fonte
Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 1823-1824, 1831-1848
Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE AISI, Typical · Consultare le condizioni riportate nella fonte
Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets
Revisione Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR Documento ufficiale

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 1534, 1536, 1579, 1581-1582, 1584, 1612, 1614-1615, 1617-1618, 1620, 1639, 1641-1642, 1644-1645, 1647
Pagine di riferimento e metodi di prova JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte
Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 1535, 1580, 1583, 1613, 1616, 1619, 1640, 1643, 1646
Pagine di riferimento e metodi di prova JG CORE: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte
Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 1537, 1539-1540, 1542-1543, 1545, 1585, 1587-1588, 1590, 1621, 1623-1624, 1626-1627, 1629, 1648, 1651, 1653-1654, 1656

Pagine di riferimento e metodi di prova JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 1538, 1541, 1544, 1586, 1589, 1622, 1625, 1628, 1652, 1655

Pagine di riferimento e metodi di prova JGH CORE: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 1546, 1548-1549, 1551

Pagine di riferimento e metodi di prova JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 1547, 1550

Pagine di riferimento e metodi di prova JGHE CORE: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 1552, 1554-1555, 1557-1558, 1560, 1591, 1593-1594, 1596-1597, 1599, 1630, 1632-1633, 1635-1636, 1638, 1657, 1659-1660, 1662

Pagine di riferimento e metodi di prova JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 1553, 1556, 1559, 1592, 1595, 1598, 1631, 1634, 1637, 1658, 1661

Pagine di riferimento e metodi di prova JGS CORE: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 1561, 1563-1564, 1566-1567, 1569, 1600, 1602-1603, 1605

Pagine di riferimento e metodi di prova JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 1562, 1565, 1568, 1601, 1604

Pagine di riferimento e metodi di prova JGSD CORE: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 1570, 1572-1573, 1575-1576, 1578, 1606, 1608-1609, 1611

Pagine di riferimento e metodi di prova JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 1571, 1574, 1577, 1607, 1610

Pagine di riferimento e metodi di prova JGSE CORE: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 1649

Pagine di riferimento e metodi di prova JGH CORE: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 1650

Pagine di riferimento e metodi di prova JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 1663, 1665, 1667, 1669, 1671, 1673, 1675, 1677, 1679, 1681, 1683, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1697, 1699, 1701, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725

Pagine di riferimento e metodi di prova AISI: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 1664, 1666, 1668, 1670, 1672, 1674, 1676, 1678, 1680, 1682, 1684, 1688, 1690, 1692, 1694, 1696, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1708, 1710, 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726

Pagine di riferimento e metodi di prova AISI: Typical Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 1685

Pagine di riferimento e metodi di prova AISI: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 1686

Pagine di riferimento e metodi di prova AISI: Typical Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

POSCO

Electrical Steel: Grain-Oriented (English GO Catalog)

Revisione 2022 catalog; no additional revision stated Documento ufficiale

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 1849, 1851-1852, 1854-1855, 1857, 1876, 1878-1879, 1881, 1897, 1899-1900, 1902

Pagine di riferimento e metodi di prova PH-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 1850, 1853, 1856, 1877, 1880, 1898, 1901

Pagine di riferimento e metodi di prova PH-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 1858, 1860-1861, 1863-1864, 1866, 1882, 1884-1885, 1887-1888, 1890, 1903, 1905-1906, 1908

Pagine di riferimento e metodi di prova PHD-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 1859, 1862, 1865, 1883, 1886, 1889, 1904, 1907

Pagine di riferimento e metodi di prova PHD-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 1867, 1869-1870, 1872
Pagine di riferimento e metodi di prova PHE-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte
Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 1868, 1871
Pagine di riferimento e metodi di prova PHE-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consultare le condizioni riportate nella fonte
Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 1873, 1875, 1891, 1893-1894, 1896, 1909, 1911-1912, 1914
Pagine di riferimento e metodi di prova PG-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte
Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 1874, 1892, 1895, 1910, 1913
Pagine di riferimento e metodi di prova PG-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consultare le condizioni riportate nella fonte
Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency
Revisione 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) Documento ufficiale

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 1
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 12, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 2-6
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 12, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 7-12
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 13, guaranteed magnetic properties · SST con conversione secondo IEC 60404-8-7
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 13
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 13, guaranteed magnetic properties · SST con conversione secondo IEC 60404-8-7
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 14-17
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 11, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range

Revisione 03/2026 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 23 · Righe dei dati 2121-2135

Pagine di riferimento e metodi di prova powercore magnetic properties (BIS 3024) · Epstein o SST (IS 649)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

PDF, pagina 22 · Righe dei dati 2136-2153

Pagine di riferimento e metodi di prova powercore magnetic properties (IEC 60404-8-7) · SST (IEC 60404-3) con conversione pubblicata

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Mill publishes SST values after converting losses at 1.7 T by 0.925 (IEC 60404-8-7) and J800 by 1.01. Grades are laser domain refined unless otherwise agreed; guaranteed properties require written agreement.

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel

Revisione Bochnia 2023 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 2045, 2047, 2049, 2051, 2053, 2055, 2057, 2059, 2061, 2063, 2068, 2070

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO DR magnetic properties (W/lb) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2069, 2071

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 2065, 2067, 2072, 2074-2077, 2079-2080, 2082-2083, 2085-2088, 2090-2091, 2093-2094, 2096

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 2066, 2073, 2078, 2081, 2084, 2089, 2092, 2095

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO magnetic properties (W/lb) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 2097, 2099, 2101, 2103, 2105, 2107

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO DR magnetic properties (W/lb) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 2098, 2100, 2102, 2104, 2106, 2108

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 2109, 2111, 2113, 2115, 2117, 2119

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO magnetic properties (W/lb) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 10 · **Righe dei dati 2110, 2112, 2114, 2116, 2118, 2120**

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels

Revisione May 2021 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 8 · **Righe dei dati 918, 920, 923, 925, 927-928, 931-932, 935, 937-938, 941-942, 945, 947, 950, 953, 956, 959, 1125, 1127-1128, 1131-1132, 1134, 1137, 1139-1140, 1142, 1145-1146, 1148, 1151, 1154, 1156, 1159, 1162, 1165, 1247-1248, 1251-1252, 1254, 1257-1258, 1260, 1263, 1265-1266, 1268, 1270, 1272, 1276, 1279, 1281, 1284, 1287, 1368, 1370, 1372, 1374, 1377-1378, 1380, 1383, 1385, 1387, 1389-1390, 1392, 1395, 1397, 1400, 1404, 1406, 1409**

Pagine di riferimento e metodi di prova Typical core loss · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 8 · **Righe dei dati 919, 921-922, 924, 926, 929-930, 933-934, 936, 939-940, 943-944, 949, 951, 955, 957-958, 1124, 1126, 1129-1130, 1133, 1135-1136, 1138, 1141, 1143-1144, 1147, 1149-1150, 1155, 1157, 1160, 1163-1164, 1246, 1249-1250, 1253, 1255-1256, 1259, 1261-1262, 1264, 1267, 1269, 1271, 1273, 1277-1278, 1283, 1285-1286, 1369, 1371, 1373, 1375-1376, 1379, 1381-1382, 1384, 1386, 1388, 1391, 1393-1394, 1399, 1401, 1405, 1407-1408**

Pagine di riferimento e metodi di prova Typical core loss · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 3 · **Righe dei dati 946, 952, 1152, 1158, 1274, 1280, 1396, 1402**

Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, pagina 3 · **Righe dei dati 948, 954, 1153, 1161, 1275, 1282, 1398, 1403**

Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, pagina 9 · **Righe dei dati 960, 963, 965, 967-968, 970, 973-974, 977-978, 981, 983-984, 986, 989-990, 993, 995-996, 1166, 1168, 1170, 1173-1174, 1177, 1179-1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1193, 1195, 1197-1198, 1201, 1203, 1288, 1291-1292, 1295-1296, 1298, 1301, 1303, 1305-1306, 1309, 1311-1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1323, 1325, 1411, 1413, 1415-1416, 1419, 1421-1422, 1425, 1427-1428, 1430, 1432, 1435, 1437, 1439-1440, 1443-1444, 1446**

Pagine di riferimento e metodi di prova Typical RMS exciting power · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 9 · **Righe dei dati 961-962, 964, 966, 969, 971-972, 975-976, 979-980, 982, 985, 987-988, 991-992, 994, 997, 1167, 1169, 1171-1172, 1175-1176, 1178, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191-1192, 1194, 1196, 1199-1200, 1202, 1289-1290, 1293-1294, 1297, 1299-1300, 1302, 1304, 1307-1308, 1310, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321-1322, 1324, 1410, 1412, 1414, 1417-1418, 1420, 1423-1424, 1426, 1429, 1431, 1433-1434, 1436, 1438, 1441-1442, 1445, 1447**

Pagine di riferimento e metodi di prova Typical RMS exciting power · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels

Revisione October 2023 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 11 · **Righe dei dati 834-847, 850-851, 853, 855-856, 876-889, 892-893, 896-898, 998-1011, 1013, 1015, 1018-1020, 1082-1095, 1097, 1099, 1102-1104**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 – Typical core loss · Epstein secondo ASTM A343
Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 848, 852, 890, 894, 1012, 1016, 1054, 1058, 1096, 1100, 1218, 1222, 1340, 1344, 1462, 1466
Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein secondo ASTM A343
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, pagina 4 · Righe dei dati 849, 854, 891, 895, 1014, 1017, 1055, 1060, 1098, 1101, 1219, 1224, 1341, 1346, 1464, 1468
Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein secondo ASTM A343
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 857-875, 899-917, 1021-1039, 1105-1123
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 10 – Typical RMS exciting power · Epstein secondo ASTM A343
Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 1040-1053, 1056-1057, 1059, 1061-1062, 1204-1217, 1220-1221, 1223, 1225-1226, 1326-1339, 1342-1343, 1345, 1347-1348, 1448-1461, 1463, 1465, 1467, 1469-1470
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 – Typical core loss · Epstein secondo ASTM A343
Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 1063-1081, 1227-1245, 1349-1367, 1471-1489
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 11 – Typical RMS exciting power · Epstein secondo ASTM A343
Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel
Revisione October 2024 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 468, 470, 473, 475-476, 479-480, 482, 484, 486, 489-490, 493-494, 498, 500, 504, 506, 508, 548-561, 564-565, 568-570, 590, 592, 594, 596, 598, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613-614, 617, 621, 623, 625, 628, 630, 670-683, 685, 687, 690-692, 713-714, 716, 718, 721, 723, 725-726, 728, 730, 732, 734, 737, 739, 742, 745, 749-750, 752, 792-805, 807, 809, 812-814
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 – Typical core loss · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804
Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 469, 471-472, 474, 477-478, 481, 483, 485, 487-488, 491-492, 495, 497, 501, 505, 507, 509, 591, 593, 595, 597, 599-600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 615-616, 619, 622, 627, 629, 631, 712, 715, 717, 719-720, 722, 724, 727, 729, 731, 733, 735-736, 738, 741, 744, 748, 751, 753
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 10 – Typical core loss · Epstein secondo ASTM A343
Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 496, 502, 562, 566, 618, 624, 684, 688, 740, 746, 806, 810
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 1 – Guaranteed core loss · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804
Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 499, 503, 563, 567, 620, 626, 686, 689, 743, 747, 808, 811
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804
Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, pagina 12 · **Righe dei dati 510, 513, 515-516, 519, 521-522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 537-538, 541-542, 545-546, 632, 635-636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 655-656, 659-660, 662, 665-666, 669, 754, 757, 759-760, 762, 764, 767-768, 771-772, 775-776, 779, 781, 783, 785, 787, 789-790**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 10, lower panel — RMS exciting power · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF, pagina 11 · **Righe dei dati 511-512, 514, 517-518, 520, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535-536, 539-540, 543-544, 547, 571-589, 633-634, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653-654, 657-658, 661, 663-664, 667-668, 693-711, 755-756, 758, 761, 763, 765-766, 769-770, 773-774, 777-778, 780, 782, 784, 786, 788, 791, 815-833**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 — Typical RMS exciting power · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels

Revisione July 2025 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 4 · **Righe dei dati 446-459, 461-462, 465-467, 1490-1503, 1505-1506, 1509-1525, 1527-1528, 1531-1533**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 — Typical core loss · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, pagina 3 · **Righe dei dati 460, 464, 1504, 1508, 1526, 1530**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, pagina 2 · **Righe dei dati 463, 1507, 1529**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 1 — Guaranteed core loss · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Raccolta indipendente

Raccolta indipendente di Chenfan Electric basata su dati pubblicati dai produttori, senza la loro approvazione.
L'accettazione è disciplinata dalle specifiche del produttore e dalle condizioni scritte dell'ordine. I valori tipici e di riferimento servono per la valutazione.
I dati del nastro sono un riferimento tecnico. Le perdite del nucleo finito richiedono una verifica separata.
Revisione 2026-11-14.2