Riferimento completo per gli acciai CRGO

Dati tecnici dell'acciaio magnetico CRGO

Riepilogo dei dati

Schede tecniche per grado	473
Valori pubblicati	5662
Frequenze indicate	50 Hz / 60 Hz
Intervallo di densità di flusso pubblicato	0.1-1.9 T
Livelli di densità di flusso	19

Prestazioni a 50 Hz

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1	**H100-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2	**H100-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
3	**H105-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
4	**H110-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
5	**H110-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
6	**H120-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito
7	**L080-23** Aperam	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Massimo garantito
8	**L085-23** Aperam	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
9	**L085-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
10	**L090-23** Aperam	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
11	**L090-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
12	**L095-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
13	**L100-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
14	**R120-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito
15	**R130-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.30** W/kg	Massimo garantito
16	**R130-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.30** W/kg	Massimo garantito
17	**R140-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.40** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
18	**18QG080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Tipico
19	**18QG080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
20	**18QG085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Tipico
21	**18QG085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
22	**18QG095** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
23	**18QG095** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
24	**18RK065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Tipico
25	**18RK065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
26	**18RK070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Tipico
27	**18RK070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
28	**18RK075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Tipico
29	**18RK075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
30	**18RK085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Tipico
31	**18RK085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
32	**20QG080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Tipico
33	**20QG080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
34	**20QG085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipico
35	**20QG085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipico
36	**20QG095** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Tipico
37	**20QG095** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
38	**20RK070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Tipico
39	**20RK070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
40	**20RK075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Tipico
41	**20RK075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
42	**20RK085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipico
43	**20RK085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipico
44	**23Q110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Tipico
45	**23Q110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
46	**23QG085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipico
47	**23QG085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipico
48	**23QG090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
49	**23QG090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Tipico
50	**23QG095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipico
51	**23QG095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
52	**23QG100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Tipico
53	**23QG100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
54	**23RK075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Tipico
55	**23RK075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Tipico
56	**23RK080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipico
57	**23RK080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
58	**23RK085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Tipico
59	**23RK085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
60	**23RK090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipico
61	**23RK090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
62	**23RK100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
63	**23RK100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
64	**27Q120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Tipico
65	**27Q120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Tipico
66	**27QG090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Tipico
67	**27QG090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Tipico
68	**27QG095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Tipico
69	**27QG095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
70	**27QG100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipico
71	**27QG100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
72	**27QG120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
73	**27QG120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
74	**27RK085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipico
75	**27RK085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipico
76	**27RK090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
77	**27RK090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Tipico
78	**27RK095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipico
79	**27RK095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
80	**27RK100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Tipico
81	**27RK100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
82	**30Q120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
83	**30Q120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
84	**30Q130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
85	**30Q130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Tipico
86	**30QG100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
87	**30QG100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
88	**30QG105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipico
89	**30QG105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipico
90	**30QG120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
91	**30QG120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipico
92	**30RK095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
93	**30RK095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Tipico
94	**30RK100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipico
95	**30RK100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Tipico
96	**30RK105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipico
97	**30RK105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
98	**35Q145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Tipico
99	**35Q145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Tipico
100	**35Q155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
101	**35Q155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
102	**35QG135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Tipico
103	**35QG135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipico
104	**B18HS065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Massimo garantito
105	**B18HS065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
106	**B18HS070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Massimo garantito
107	**B18HS070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
108	**B18HS075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Massimo garantito
109	**B18HS075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
110	**B18P070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
111	**B18P070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Tipico
112	**B18P070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Massimo garantito
113	**B18P070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Tipico
114	**B18P075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
115	**B18P075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Tipico
116	**B18P075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Massimo garantito
117	**B18P075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
118	**B18P080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
119	**B18P080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Tipico
120	**B18P080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Massimo garantito
121	**B18P080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Tipico
122	**B18P085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
123	**B18P085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Massimo garantito
124	**B18R055** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.41** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
125	**B18R055** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.40** W/kg	Tipico
126	**B18R055** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.55** W/kg	Massimo garantito
127	**B18R055** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.54** W/kg	Tipico
128	**B18R060** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
129	**B18R060** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
130	**B18R060** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Massimo garantito
131	**B18R060** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Tipico
132	**B18R065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
133	**B18R065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Tipico
134	**B18R065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Massimo garantito
135	**B18R065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
136	**B18R070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
137	**B18R070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Tipico
138	**B18R070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Massimo garantito
139	**B18R070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
140	**B18R075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
141	**B18R075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Tipico
142	**B18R075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Massimo garantito
143	**B18R075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
144	**B20HS065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Massimo garantito
145	**B20HS065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
146	**B20HS070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Massimo garantito
147	**B20HS070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
148	**B20HS075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
149	**B20HS075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Massimo garantito
150	**B20HS075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
151	**B20HS080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
152	**B20HS080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Massimo garantito
153	**B20HS080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
154	**B20HS085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
155	**B20HS085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Massimo garantito
156	**B20HS085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
157	**B20P075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
158	**B20P075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Tipico
159	**B20P075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Massimo garantito
160	**B20P075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
161	**B20P080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
162	**B20P080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Tipico
163	**B20P080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
164	**B20P080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Tipico
165	**B20P085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
166	**B20P085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Tipico
167	**B20P085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Massimo garantito
168	**B20P085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
169	**B20PD080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
170	**B20PD080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Massimo garantito
171	**B20R060** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
172	**B20R060** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Tipico
173	**B20R060** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Massimo garantito
174	**B20R060** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Tipico
175	**B20R065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
176	**B20R065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Tipico
177	**B20R065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Massimo garantito
178	**B20R065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
179	**B20R070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
180	**B20R070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Tipico
181	**B20R070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Massimo garantito
182	**B20R070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
183	**B20R075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
184	**B20R075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Tipico
185	**B20R075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
186	**B20R075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
187	**B20R080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
188	**B20R080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Tipico
189	**B20R080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Massimo garantito
190	**B20R080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Tipico
191	**B20R085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
192	**B20R085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Massimo garantito
193	**B20RD065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
194	**B20RD065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Massimo garantito
195	**B20RD070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
196	**B20RD070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Massimo garantito
197	**B23G110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
198	**B23G110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Tipico
199	**B23G110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Massimo garantito
200	**B23G110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Tipico
201	**B23HS070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Massimo garantito
202	**B23HS070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Tipico
203	**B23HS075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
204	**B23HS075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Tipico
205	**B23HS075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Massimo garantito
206	**B23HS075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
207	**B23HS080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
208	**B23HS080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Tipico
209	**B23HS080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Massimo garantito
210	**B23HS080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
211	**B23HS085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
212	**B23HS085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Tipico
213	**B23HS085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
214	**B23HS085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
215	**B23HS090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
216	**B23HS090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipico
217	**B23HS090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Massimo garantito
218	**B23HS090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Tipico
219	**B23P080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
220	**B23P080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Tipico
221	**B23P080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
222	**B23P080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Tipico
223	**B23P085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
224	**B23P085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipico
225	**B23P085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
226	**B23P085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
227	**B23P090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
228	**B23P090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
229	**B23P090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Massimo garantito
230	**B23P090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Tipico
231	**B23P095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
232	**B23P095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipico
233	**B23P095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Massimo garantito
234	**B23P095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
235	**B23P100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
236	**B23P100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Tipico
237	**B23P100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Massimo garantito
238	**B23P100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
239	**B23PD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
240	**B23PD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Massimo garantito
241	**B23PD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
242	**B23PD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Massimo garantito
243	**B23R070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
244	**B23R070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Tipico
245	**B23R070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Massimo garantito
246	**B23R070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Tipico
247	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
248	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Massimo garantito
249	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Massimo garantito
250	**B23R075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
251	**B23R075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Tipico
252	**B23R075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Massimo garantito
253	**B23R075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
254	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
255	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Tipico
256	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Massimo garantito
257	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
258	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Massimo garantito
259	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Tipico
260	**B23R080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
261	**B23R080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipico
262	**B23R080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Massimo garantito
263	**B23R080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Tipico
264	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
265	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipico
266	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Massimo garantito
267	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Tipico
268	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Massimo garantito
269	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
270	**B23R085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
271	**B23R085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Tipico
272	**B23R085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Massimo garantito
273	**B23R085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Tipico
274	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
275	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Tipico
276	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Massimo garantito
277	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Tipico
278	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Massimo garantito
279	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Tipico
280	**B23R090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
281	**B23R090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipico
282	**B23R090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Massimo garantito
283	**B23R090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
284	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
285	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Massimo garantito
286	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Massimo garantito
287	**B23RD070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
288	**B23RD070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Massimo garantito
289	**B23RD075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
290	**B23RD075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Tipico
291	**B23RD075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Massimo garantito
292	**B23RD075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
293	**B23RD080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
294	**B23RD080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipico
295	**B23RD080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Massimo garantito
296	**B23RD080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
297	**B23RD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
298	**B23RD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Tipico
299	**B23RD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Massimo garantito
300	**B23RD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
301	**B23RD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
302	**B23RD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Tipico
303	**B23RD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Massimo garantito
304	**B23RD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
305	**B27G120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
306	**B27G120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipico
307	**B27G120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
308	**B27G120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipico
309	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
310	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Massimo garantito
311	**B27P085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
312	**B27P085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipico
313	**B27P085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
314	**B27P085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipico
315	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
316	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
317	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Massimo garantito
318	**B27P090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
319	**B27P090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipico
320	**B27P090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Massimo garantito
321	**B27P090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
322	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
323	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Massimo garantito
324	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Massimo garantito
325	**B27P095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
326	**B27P095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
327	**B27P095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Massimo garantito
328	**B27P095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Tipico
329	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
330	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Massimo garantito
331	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Massimo garantito
332	**B27P100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
333	**B27P100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Tipico
334	**B27P100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Massimo garantito
335	**B27P100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Tipico
336	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
337	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
338	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Massimo garantito
339	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Tipico
340	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Massimo garantito
341	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Tipico
342	**B27P110** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
343	**B27P110** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipico
344	**B27P110** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Massimo garantito
345	**B27P110** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
346	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
347	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Massimo garantito
348	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Massimo garantito
349	**B27P120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
350	**B27P120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Massimo garantito
351	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
352	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Massimo garantito
353	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
354	**B27R080** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
355	**B27R080** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Tipico
356	**B27R080** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
357	**B27R080** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
358	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
359	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
360	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Massimo garantito
361	**B27R085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
362	**B27R085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipico
363	**B27R085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Massimo garantito
364	**B27R085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Tipico
365	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
366	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Massimo garantito
367	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Massimo garantito
368	**B27R090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
369	**B27R090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
370	**B27R090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Massimo garantito
371	**B27R090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.86** W/kg	Tipico
372	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
373	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipico
374	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Massimo garantito
375	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
376	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Massimo garantito
377	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Tipico
378	**B27R095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
379	**B27R095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipico
380	**B27R095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Massimo garantito
381	**B27R095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
382	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
383	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
384	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Massimo garantito
385	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
386	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Massimo garantito
387	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Tipico
388	**B30G120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
389	**B30G120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Tipico
390	**B30G120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
391	**B30G120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
392	**B30G130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
393	**B30G130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
394	**B30G130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
395	**B30G130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Tipico
396	**B30P090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
397	**B30P090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Tipico
398	**B30P090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
399	**B30P090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Tipico
400	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
401	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
402	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Massimo garantito
403	**B30P095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
404	**B30P095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Tipico
405	**B30P095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
406	**B30P095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Tipico
407	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
408	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
409	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
410	**B30P100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
411	**B30P100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
412	**B30P100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Massimo garantito
413	**B30P100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
414	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
415	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
416	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Massimo garantito
417	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
418	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Massimo garantito
419	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Tipico
420	**B30P105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
421	**B30P105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
422	**B30P105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Massimo garantito
423	**B30P105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Tipico
424	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
425	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
426	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Massimo garantito
427	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
428	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Massimo garantito
429	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Tipico
430	**B30P120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
431	**B30P120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
432	**B30P120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
433	**B30P120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipico
434	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
435	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
436	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
437	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
438	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Massimo garantito
439	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Tipico
440	**B30R090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
441	**B30R090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
442	**B30R090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Massimo garantito
443	**B30R090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
444	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
445	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Massimo garantito
446	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Massimo garantito
447	**B30R095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
448	**B30R095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipico
449	**B30R095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Massimo garantito
450	**B30R095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
451	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
452	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Massimo garantito
453	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Massimo garantito
454	**B30R100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
455	**B30R100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Tipico
456	**B30R100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Massimo garantito
457	**B30R100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Tipico
458	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
459	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipico
460	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Massimo garantito
461	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
462	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Massimo garantito
463	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Tipico
464	**B30R105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
465	**B30R105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
466	**B30R105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
467	**B30R105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
468	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
469	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
470	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Livello di velocità di magnetostrizione	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Massimo garantito
471	**B35G135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
472	**B35G135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
473	**B35G135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
474	**B35G135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipico
475	**B35G145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
476	**B35G145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
477	**B35G145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
478	**B35G145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Tipico
479	**B35G155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
480	**B35G155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
481	**B35G155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Massimo garantito
482	**B35G155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipico
483	**B35P115** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
484	**B35P115** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
485	**B35P115** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Massimo garantito
486	**B35P115** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Tipico
487	**B35P125** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
488	**B35P125** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipico
489	**B35P125** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
490	**B35P125** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipico
491	**B35P135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
492	**B35P135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Tipico
493	**B35P135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
494	**B35P135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipico
495	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00265** W/kg	Tipico
496	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00962** W/kg	Tipico
497	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0208** W/kg	Tipico
498	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0363** W/kg	Tipico
499	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** W/kg	Tipico
500	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0799** W/kg	Tipico
501	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1083** W/kg	Tipico
502	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1412** W/kg	Tipico
503	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1786** W/kg	Tipico
504	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** W/kg	Tipico
505	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.267** W/kg	Tipico
506	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** W/kg	Tipico
507	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/kg	Tipico
508	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/kg	Tipico
509	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** W/kg	Tipico
510	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.49** W/kg	Tipico
511	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.576** W/kg	Tipico
512	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.74** W/kg	Massimo garantito
513	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.677** W/kg	Tipico
514	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.67** W/kg	Tipico
515	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.822** W/kg	Tipico
516	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.140** W/kg	Tipico
517	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Tipico
518	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00317** W/kg	Tipico
519	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01260** W/kg	Tipico
520	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01191** W/kg	Tipico
521	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0262** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
522	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Tipico
523	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/kg	Tipico
524	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0476** W/kg	Tipico
525	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** W/kg	Tipico
526	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0702** W/kg	Tipico
527	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1031** W/kg	Tipico
528	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0995** W/kg	Tipico
529	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1337** W/kg	Tipico
530	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1383** W/kg	Tipico
531	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1726** W/kg	Tipico
532	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1785** W/kg	Tipico
533	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.224** W/kg	Tipico
534	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** W/kg	Tipico
535	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.266** W/kg	Tipico
536	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.275** W/kg	Tipico
537	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.320** W/kg	Tipico
538	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** W/kg	Tipico
539	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.381** W/kg	Tipico
540	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** W/kg	Tipico
541	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** W/kg	Tipico
542	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.447** W/kg	Tipico
543	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.539** W/kg	Tipico
544	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.521** W/kg	Tipico
545	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Massimo garantito
546	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** W/kg	Tipico
547	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Tipico
548	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.624** W/kg	Tipico
549	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.697** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
550	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.724** W/kg	Tipico
551	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
552	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.852** W/kg	Tipico
553	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
554	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.826** W/kg	Tipico
555	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.037** W/kg	Tipico
556	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.064** W/kg	Tipico
557	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.496** W/kg	Tipico
558	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.545** W/kg	Tipico
559	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00676** VA/kg	Tipico
560	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00628** VA/kg	Tipico
561	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0219** VA/kg	Tipico
562	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0231** VA/kg	Tipico
563	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0457** VA/kg	Tipico
564	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** VA/kg	Tipico
565	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0757** VA/kg	Tipico
566	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0772** VA/kg	Tipico
567	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1121** VA/kg	Tipico
568	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1110** VA/kg	Tipico
569	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1513** VA/kg	Tipico
570	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1510** VA/kg	Tipico
571	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1948** VA/kg	Tipico
572	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1953** VA/kg	Tipico
573	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.243** VA/kg	Tipico
574	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.244** VA/kg	Tipico
575	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.295** VA/kg	Tipico
576	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.297** VA/kg	Tipico
577	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.355** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
578	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.352** VA/kg	Tipico
579	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.419** VA/kg	Tipico
580	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.414** VA/kg	Tipico
581	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.490** VA/kg	Tipico
582	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.485** VA/kg	Tipico
583	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.565** VA/kg	Tipico
584	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.570** VA/kg	Tipico
585	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.658** VA/kg	Tipico
586	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.667** VA/kg	Tipico
587	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.781** VA/kg	Tipico
588	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.788** VA/kg	Tipico
589	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.922** VA/kg	Tipico
590	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.954** VA/kg	Tipico
591	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.260** VA/kg	Tipico
592	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.264** VA/kg	Tipico
593	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.29** VA/kg	Tipico
594	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.19** VA/kg	Tipico
595	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.57** VA/kg	Tipico
596	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.35** VA/kg	Tipico
597	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00289** W/kg	Tipico
598	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01082** W/kg	Tipico
599	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0236** W/kg	Tipico
600	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0413** W/kg	Tipico
601	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0635** W/kg	Tipico
602	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0903** W/kg	Tipico
603	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1218** W/kg	Tipico
604	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1578** W/kg	Tipico
605	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1984** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
606	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.244** W/kg	Tipico
607	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.296** W/kg	Tipico
608	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.354** W/kg	Tipico
609	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.418** W/kg	Tipico
610	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.487** W/kg	Tipico
611	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Massimo garantito
612	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.56** W/kg	Tipico
613	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.565** W/kg	Tipico
614	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.655** W/kg	Tipico
615	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
616	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.773** W/kg	Tipico
617	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Tipico
618	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.967** W/kg	Tipico
619	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.365** W/kg	Tipico
620	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00578** VA/kg	Tipico
621	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.02000** VA/kg	Tipico
622	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0417** VA/kg	Tipico
623	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0693** VA/kg	Tipico
624	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1022** VA/kg	Tipico
625	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Tipico
626	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1834** VA/kg	Tipico
627	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.232** VA/kg	Tipico
628	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.288** VA/kg	Tipico
629	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.354** VA/kg	Tipico
630	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.433** VA/kg	Tipico
631	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.529** VA/kg	Tipico
632	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.648** VA/kg	Tipico
633	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.795** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
634	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.980** VA/kg	Tipico
635	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.228** VA/kg	Tipico
636	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.660** VA/kg	Tipico
637	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.87** VA/kg	Tipico
638	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.93** VA/kg	Tipico
639	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00362** W/kg	Tipico
640	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00383** W/kg	Tipico
641	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01439** W/kg	Tipico
642	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01390** W/kg	Tipico
643	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Tipico
644	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0308** W/kg	Tipico
645	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0539** W/kg	Tipico
646	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0551** W/kg	Tipico
647	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0826** W/kg	Tipico
648	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** W/kg	Tipico
649	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1192** W/kg	Tipico
650	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1168** W/kg	Tipico
651	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1593** W/kg	Tipico
652	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1563** W/kg	Tipico
653	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.205** W/kg	Tipico
654	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Tipico
655	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Tipico
656	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.257** W/kg	Tipico
657	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.308** W/kg	Tipico
658	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.314** W/kg	Tipico
659	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.378** W/kg	Tipico
660	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.371** W/kg	Tipico
661	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.449** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
662	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.441** W/kg	Tipico
663	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.518** W/kg	Tipico
664	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.526** W/kg	Tipico
665	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.602** W/kg	Tipico
666	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.612** W/kg	Tipico
667	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Massimo garantito
668	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.707** W/kg	Tipico
669	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipico
670	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.698** W/kg	Tipico
671	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.817** W/kg	Tipico
672	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.805** W/kg	Tipico
673	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
674	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Tipico
675	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.956** W/kg	Tipico
676	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.950** W/kg	Tipico
677	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.177** W/kg	Tipico
678	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.168** W/kg	Tipico
679	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.622** W/kg	Tipico
680	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.637** W/kg	Tipico
681	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00677** VA/kg	Tipico
682	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00724** VA/kg	Tipico
683	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0252** VA/kg	Tipico
684	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Tipico
685	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0507** VA/kg	Tipico
686	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0517** VA/kg	Tipico
687	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0847** VA/kg	Tipico
688	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0841** VA/kg	Tipico
689	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1233** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
690	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1229** VA/kg	Tipico
691	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1676** VA/kg	Tipico
692	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1659** VA/kg	Tipico
693	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.217** VA/kg	Tipico
694	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.213** VA/kg	Tipico
695	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Tipico
696	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.265** VA/kg	Tipico
697	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.322** VA/kg	Tipico
698	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.329** VA/kg	Tipico
699	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.384** VA/kg	Tipico
700	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.393** VA/kg	Tipico
701	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.451** VA/kg	Tipico
702	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.463** VA/kg	Tipico
703	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.539** VA/kg	Tipico
704	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.526** VA/kg	Tipico
705	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.612** VA/kg	Tipico
706	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.625** VA/kg	Tipico
707	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.725** VA/kg	Tipico
708	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.708** VA/kg	Tipico
709	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.848** VA/kg	Tipico
710	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.830** VA/kg	Tipico
711	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.017** VA/kg	Tipico
712	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.989** VA/kg	Tipico
713	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Tipico
714	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Tipico
715	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.22** VA/kg	Tipico
716	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.08** VA/kg	Tipico
717	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.03** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
718	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**8.04** VA/kg	Tipico
719	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00328** W/kg	Tipico
720	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01246** W/kg	Tipico
721	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Tipico
722	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** W/kg	Tipico
723	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0738** W/kg	Tipico
724	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1050** W/kg	Tipico
725	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1415** W/kg	Tipico
726	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1837** W/kg	Tipico
727	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** W/kg	Tipico
728	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.284** W/kg	Tipico
729	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.344** W/kg	Tipico
730	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.410** W/kg	Tipico
731	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.483** W/kg	Tipico
732	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.562** W/kg	Tipico
733	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Massimo garantito
734	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Tipico
735	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.649** W/kg	Tipico
736	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.748** W/kg	Tipico
737	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
738	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.872** W/kg	Tipico
739	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Tipico
740	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.067** W/kg	Tipico
741	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.440** W/kg	Tipico
742	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00542** VA/kg	Tipico
743	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01918** VA/kg	Tipico
744	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0405** VA/kg	Tipico
745	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0681** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
746	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1015** VA/kg	Tipico
747	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Tipico
748	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1845** VA/kg	Tipico
749	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.235** VA/kg	Tipico
750	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.292** VA/kg	Tipico
751	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.359** VA/kg	Tipico
752	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.439** VA/kg	Tipico
753	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.534** VA/kg	Tipico
754	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.650** VA/kg	Tipico
755	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.789** VA/kg	Tipico
756	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.954** VA/kg	Tipico
757	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.162** VA/kg	Tipico
758	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.526** VA/kg	Tipico
759	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.64** VA/kg	Tipico
760	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.17** VA/kg	Tipico
761	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Tipico
762	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** W/kg	Tipico
763	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01613** W/kg	Tipico
764	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01586** W/kg	Tipico
765	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** W/kg	Tipico
766	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** W/kg	Tipico
767	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0593** W/kg	Tipico
768	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0603** W/kg	Tipico
769	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0917** W/kg	Tipico
770	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0902** W/kg	Tipico
771	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1267** W/kg	Tipico
772	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1288** W/kg	Tipico
773	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1687** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
774	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1717** W/kg	Tipico
775	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.220** W/kg	Tipico
776	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.216** W/kg	Tipico
777	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.269** W/kg	Tipico
778	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.275** W/kg	Tipico
779	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.329** W/kg	Tipico
780	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.337** W/kg	Tipico
781	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.405** W/kg	Tipico
782	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.395** W/kg	Tipico
783	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.479** W/kg	Tipico
784	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.468** W/kg	Tipico
785	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.548** W/kg	Tipico
786	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.561** W/kg	Tipico
787	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.650** W/kg	Tipico
788	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.636** W/kg	Tipico
789	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Massimo garantito
790	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Tipico
791	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipico
792	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.737** W/kg	Tipico
793	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.846** W/kg	Tipico
794	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.864** W/kg	Tipico
795	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
796	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.992** W/kg	Tipico
797	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Tipico
798	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.007** W/kg	Tipico
799	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.245** W/kg	Tipico
800	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.222** W/kg	Tipico
801	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.718** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
802	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.746** W/kg	Tipico
803	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00742** VA/kg	Tipico
804	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00689** VA/kg	Tipico
805	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0251** VA/kg	Tipico
806	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Tipico
807	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0502** VA/kg	Tipico
808	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0512** VA/kg	Tipico
809	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0831** VA/kg	Tipico
810	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0839** VA/kg	Tipico
811	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1224** VA/kg	Tipico
812	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1218** VA/kg	Tipico
813	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Tipico
814	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Tipico
815	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Tipico
816	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Tipico
817	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Tipico
818	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** VA/kg	Tipico
819	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.328** VA/kg	Tipico
820	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.330** VA/kg	Tipico
821	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.396** VA/kg	Tipico
822	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.394** VA/kg	Tipico
823	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.465** VA/kg	Tipico
824	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.469** VA/kg	Tipico
825	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.549** VA/kg	Tipico
826	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.544** VA/kg	Tipico
827	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.638** VA/kg	Tipico
828	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.633** VA/kg	Tipico
829	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.732** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
830	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.741** VA/kg	Tipico
831	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.867** VA/kg	Tipico
832	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.856** VA/kg	Tipico
833	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.024** VA/kg	Tipico
834	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.039** VA/kg	Tipico
835	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.311** VA/kg	Tipico
836	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.329** VA/kg	Tipico
837	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Tipico
838	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Tipico
839	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.36** VA/kg	Tipico
840	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.38** VA/kg	Tipico
841	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00361** W/kg	Tipico
842	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01382** W/kg	Tipico
843	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** W/kg	Tipico
844	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** W/kg	Tipico
845	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0818** W/kg	Tipico
846	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1159** W/kg	Tipico
847	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1556** W/kg	Tipico
848	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Tipico
849	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Tipico
850	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.310** W/kg	Tipico
851	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.374** W/kg	Tipico
852	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.444** W/kg	Tipico
853	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.522** W/kg	Tipico
854	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.607** W/kg	Tipico
855	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Massimo garantito
856	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipico
857	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.702** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
858	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.811** W/kg	Tipico
859	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
860	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.946** W/kg	Tipico
861	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Tipico
862	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.145** W/kg	Tipico
863	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.551** W/kg	Tipico
864	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/kg	Tipico
865	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0208** VA/kg	Tipico
866	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0438** VA/kg	Tipico
867	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0736** VA/kg	Tipico
868	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1092** VA/kg	Tipico
869	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1505** VA/kg	Tipico
870	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1974** VA/kg	Tipico
871	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.251** VA/kg	Tipico
872	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.312** VA/kg	Tipico
873	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.383** VA/kg	Tipico
874	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.466** VA/kg	Tipico
875	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.563** VA/kg	Tipico
876	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.679** VA/kg	Tipico
877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.818** VA/kg	Tipico
878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.993** VA/kg	Tipico
879	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.234** VA/kg	Tipico
880	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.635** VA/kg	Tipico
881	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.70** VA/kg	Tipico
882	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.88** VA/kg	Tipico
883	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00140** W/lb	Tipico
884	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00528** W/lb	Tipico
885	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0117** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
886	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0205** W/lb	Tipico
887	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Tipico
888	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0451** W/lb	Tipico
889	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.061** W/lb	Tipico
890	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0791** W/lb	Tipico
891	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0995** W/lb	Tipico
892	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Tipico
893	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Tipico
894	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.176** W/lb	Tipico
895	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.208** W/lb	Tipico
896	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.246** W/lb	Tipico
897	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Massimo garantito
898	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Tipico
899	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Tipico
900	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.352** W/lb	Tipico
901	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.479** W/lb	Massimo garantito
902	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Tipico
903	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Tipico
904	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.607** W/lb	Tipico
905	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.797** W/lb	Tipico
906	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00399** VA/lb	Tipico
907	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Tipico
908	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Tipico
909	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0433** VA/lb	Tipico
910	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0621** VA/lb	Tipico
911	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0829** VA/lb	Tipico
912	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.106** VA/lb	Tipico
913	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.131** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
914	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Tipico
915	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.188** VA/lb	Tipico
916	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.223** VA/lb	Tipico
917	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.263** VA/lb	Tipico
918	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.314** VA/lb	Tipico
919	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.382** VA/lb	Tipico
920	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** VA/lb	Tipico
921	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.698** VA/lb	Tipico
922	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** VA/lb	Tipico
923	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Tipico
924	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.0** VA/lb	Tipico
925	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00148** W/lb	Tipico
926	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00547** W/lb	Tipico
927	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0119** W/lb	Tipico
928	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0206** W/lb	Tipico
929	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Tipico
930	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0450** W/lb	Tipico
931	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0607** W/lb	Tipico
932	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0788** W/lb	Tipico
933	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0994** W/lb	Tipico
934	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Tipico
935	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Tipico
936	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.177** W/lb	Tipico
937	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.210** W/lb	Tipico
938	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.248** W/lb	Tipico
939	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Massimo garantito
940	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.295** W/lb	Tipico
941	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.294** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
942	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.358** W/lb	Tipico
943	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.488** W/lb	Massimo garantito
944	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Tipico
945	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Tipico
946	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.638** W/lb	Tipico
947	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.84** W/lb	Tipico
948	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00347** VA/lb	Tipico
949	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Tipico
950	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** VA/lb	Tipico
951	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0366** VA/lb	Tipico
952	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0526** VA/lb	Tipico
953	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0703** VA/lb	Tipico
954	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0900** VA/lb	Tipico
955	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipico
956	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** VA/lb	Tipico
957	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.162** VA/lb	Tipico
958	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.193** VA/lb	Tipico
959	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** VA/lb	Tipico
960	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.272** VA/lb	Tipico
961	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** VA/lb	Tipico
962	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.426** VA/lb	Tipico
963	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.608** VA/lb	Tipico
964	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** VA/lb	Tipico
965	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Tipico
966	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Tipico
967	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00154** W/lb	Tipico
968	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Tipico
969	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00581** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
970	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0127** W/lb	Tipico
971	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0125** W/lb	Tipico
972	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0218** W/lb	Tipico
973	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0222** W/lb	Tipico
974	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0343** W/lb	Tipico
975	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Tipico
976	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0489** W/lb	Tipico
977	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0477** W/lb	Tipico
978	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0641** W/lb	Tipico
979	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0659** W/lb	Tipico
980	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0854** W/lb	Tipico
981	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0829** W/lb	Tipico
982	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.107** W/lb	Tipico
983	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.104** W/lb	Tipico
984	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.132** W/lb	Tipico
985	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.128** W/lb	Tipico
986	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Tipico
987	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.159** W/lb	Tipico
988	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Tipico
989	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.189** W/lb	Tipico
990	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.223** W/lb	Tipico
991	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Tipico
992	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.263** W/lb	Tipico
993	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Tipico
994	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.340** W/lb	Massimo garantito
995	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Tipico
996	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Tipico
997	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.311** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
998	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.374** W/lb	Tipico
999	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.363** W/lb	Tipico
1000	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.530** W/lb	Massimo garantito
1001	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.455** W/lb	Tipico
1002	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.457** W/lb	Tipico
1003	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.468** W/lb	Tipico
1004	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.609** W/lb	Tipico
1005	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.631** W/lb	Tipico
1006	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.824** W/lb	Tipico
1007	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.795** W/lb	Tipico
1008	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00458** VA/lb	Tipico
1009	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00413** VA/lb	Tipico
1010	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0139** VA/lb	Tipico
1011	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0152** VA/lb	Tipico
1012	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** VA/lb	Tipico
1013	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0279** VA/lb	Tipico
1014	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0449** VA/lb	Tipico
1015	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** VA/lb	Tipico
1016	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0683** VA/lb	Tipico
1017	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0645** VA/lb	Tipico
1018	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0910** VA/lb	Tipico
1019	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0862** VA/lb	Tipico
1020	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** VA/lb	Tipico
1021	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Tipico
1022	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.136** VA/lb	Tipico
1023	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Tipico
1024	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Tipico
1025	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.165** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1026	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.207** VA/lb	Tipico
1027	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.196** VA/lb	Tipico
1028	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.244** VA/lb	Tipico
1029	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.232** VA/lb	Tipico
1030	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Tipico
1031	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Tipico
1032	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.325** VA/lb	Tipico
1033	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Tipico
1034	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.392** VA/lb	Tipico
1035	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.410** VA/lb	Tipico
1036	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.521** VA/lb	Tipico
1037	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.494** VA/lb	Tipico
1038	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Tipico
1039	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** VA/lb	Tipico
1040	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** VA/lb	Tipico
1041	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** VA/lb	Tipico
1042	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.19** VA/lb	Tipico
1043	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.24** VA/lb	Tipico
1044	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**11.7** VA/lb	Tipico
1045	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Tipico
1046	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00155** W/lb	Tipico
1047	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00576** W/lb	Tipico
1048	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0126** W/lb	Tipico
1049	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0219** W/lb	Tipico
1050	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Tipico
1051	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0478** W/lb	Tipico
1052	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0643** W/lb	Tipico
1053	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0833** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1054	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.105** W/lb	Tipico
1055	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
1056	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.155** W/lb	Tipico
1057	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.185** W/lb	Tipico
1058	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.219** W/lb	Tipico
1059	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.258** W/lb	Tipico
1060	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.313** W/lb	Massimo garantito
1061	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Tipico
1062	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Tipico
1063	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Tipico
1064	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.477** W/lb	Massimo garantito
1065	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Tipico
1066	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Tipico
1067	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.617** W/lb	Tipico
1068	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.805** W/lb	Tipico
1069	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00403** VA/lb	Tipico
1070	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Tipico
1071	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Tipico
1072	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0434** VA/lb	Tipico
1073	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0622** VA/lb	Tipico
1074	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0834** VA/lb	Tipico
1075	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.107** VA/lb	Tipico
1076	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.132** VA/lb	Tipico
1077	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.160** VA/lb	Tipico
1078	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Tipico
1079	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.227** VA/lb	Tipico
1080	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.268** VA/lb	Tipico
1081	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.319** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1082	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.387** VA/lb	Tipico
1083	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.491** VA/lb	Tipico
1084	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.686** VA/lb	Tipico
1085	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** VA/lb	Tipico
1086	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.23** VA/lb	Tipico
1087	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Tipico
1088	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Tipico
1089	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00556** W/lb	Tipico
1090	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0122** W/lb	Tipico
1091	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0212** W/lb	Tipico
1092	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0326** W/lb	Tipico
1093	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0465** W/lb	Tipico
1094	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0628** W/lb	Tipico
1095	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0817** W/lb	Tipico
1096	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Tipico
1097	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Tipico
1098	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Tipico
1099	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.184** W/lb	Tipico
1100	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Tipico
1101	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.256** W/lb	Tipico
1102	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.316** W/lb	Massimo garantito
1103	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Tipico
1104	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Tipico
1105	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Tipico
1106	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.484** W/lb	Massimo garantito
1107	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.465** W/lb	Tipico
1108	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.464** W/lb	Tipico
1109	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.627** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1110	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.806** W/lb	Tipico
1111	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00336** VA/lb	Tipico
1112	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0112** VA/lb	Tipico
1113	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0225** VA/lb	Tipico
1114	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0364** VA/lb	Tipico
1115	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0524** VA/lb	Tipico
1116	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0706** VA/lb	Tipico
1117	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0908** VA/lb	Tipico
1118	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.113** VA/lb	Tipico
1119	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** VA/lb	Tipico
1120	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** VA/lb	Tipico
1121	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.197** VA/lb	Tipico
1122	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.235** VA/lb	Tipico
1123	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** VA/lb	Tipico
1124	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.344** VA/lb	Tipico
1125	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.441** VA/lb	Tipico
1126	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.627** VA/lb	Tipico
1127	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Tipico
1128	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/lb	Tipico
1129	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Tipico
1130	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00150** W/lb	Tipico
1131	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0056** W/lb	Tipico
1132	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0123** W/lb	Tipico
1133	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0214** W/lb	Tipico
1134	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0329** W/lb	Tipico
1135	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0469** W/lb	Tipico
1136	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0633** W/lb	Tipico
1137	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0821** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1138	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Tipico
1139	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Tipico
1140	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Tipico
1141	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Tipico
1142	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Tipico
1143	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Tipico
1144	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Massimo garantito
1145	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Tipico
1146	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Tipico
1147	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.360** W/lb	Tipico
1148	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.453** W/lb	Massimo garantito
1149	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Tipico
1150	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Tipico
1151	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.603** W/lb	Tipico
1152	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.796** W/lb	Tipico
1153	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00379** VA/lb	Tipico
1154	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0127** VA/lb	Tipico
1155	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0255** VA/lb	Tipico
1156	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0412** VA/lb	Tipico
1157	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0593** VA/lb	Tipico
1158	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0796** VA/lb	Tipico
1159	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.102** VA/lb	Tipico
1160	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Tipico
1161	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.154** VA/lb	Tipico
1162	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.184** VA/lb	Tipico
1163	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.218** VA/lb	Tipico
1164	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.257** VA/lb	Tipico
1165	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.306** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1166	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.370** VA/lb	Tipico
1167	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.469** VA/lb	Tipico
1168	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.652** VA/lb	Tipico
1169	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Tipico
1170	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Tipico
1171	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.4** VA/lb	Tipico
1172	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00189** W/lb	Tipico
1173	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00183** W/lb	Tipico
1174	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00702** W/lb	Tipico
1175	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00707** W/lb	Tipico
1176	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Tipico
1177	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0153** W/lb	Tipico
1178	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0264** W/lb	Tipico
1179	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Tipico
1180	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Tipico
1181	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0400** W/lb	Tipico
1182	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0564** W/lb	Tipico
1183	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0568** W/lb	Tipico
1184	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0761** W/lb	Tipico
1185	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0753** W/lb	Tipico
1186	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0968** W/lb	Tipico
1187	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0981** W/lb	Tipico
1188	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.121** W/lb	Tipico
1189	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.123** W/lb	Tipico
1190	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.151** W/lb	Tipico
1191	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.148** W/lb	Tipico
1192	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.179** W/lb	Tipico
1193	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.182** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1194	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.217** W/lb	Tipico
1195	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.214** W/lb	Tipico
1196	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Tipico
1197	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.253** W/lb	Tipico
1198	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.298** W/lb	Tipico
1199	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.300** W/lb	Tipico
1200	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Massimo garantito
1201	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.354** W/lb	Tipico
1202	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.353** W/lb	Tipico
1203	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Tipico
1204	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.421** W/lb	Tipico
1205	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.418** W/lb	Tipico
1206	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Massimo garantito
1207	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.520** W/lb	Tipico
1208	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.518** W/lb	Tipico
1209	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.514** W/lb	Tipico
1210	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.680** W/lb	Tipico
1211	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.658** W/lb	Tipico
1212	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.770** W/lb	Tipico
1213	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.845** W/lb	Tipico
1214	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00424** VA/lb	Tipico
1215	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00472** VA/lb	Tipico
1216	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0141** VA/lb	Tipico
1217	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0154** VA/lb	Tipico
1218	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Tipico
1219	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** VA/lb	Tipico
1220	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0457** VA/lb	Tipico
1221	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0488** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1222	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Tipico
1223	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0699** VA/lb	Tipico
1224	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0937** VA/lb	Tipico
1225	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Tipico
1226	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Tipico
1227	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.120** VA/lb	Tipico
1228	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** VA/lb	Tipico
1229	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.149** VA/lb	Tipico
1230	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.181** VA/lb	Tipico
1231	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Tipico
1232	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.208** VA/lb	Tipico
1233	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.218** VA/lb	Tipico
1234	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Tipico
1235	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.248** VA/lb	Tipico
1236	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.294** VA/lb	Tipico
1237	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.306** VA/lb	Tipico
1238	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.365** VA/lb	Tipico
1239	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.351** VA/lb	Tipico
1240	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.424** VA/lb	Tipico
1241	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.437** VA/lb	Tipico
1242	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Tipico
1243	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.533** VA/lb	Tipico
1244	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** VA/lb	Tipico
1245	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.726** VA/lb	Tipico
1246	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** VA/lb	Tipico
1247	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Tipico
1248	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.72** VA/lb	Tipico
1249	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.50** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1250	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.4** VA/lb	Tipico
1251	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**16.4** VA/lb	Tipico
1252	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Tipico
1253	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00719** W/lb	Tipico
1254	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0155** W/lb	Tipico
1255	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Tipico
1256	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Tipico
1257	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0565** W/lb	Tipico
1258	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0756** W/lb	Tipico
1259	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0976** W/lb	Tipico
1260	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.122** W/lb	Tipico
1261	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.150** W/lb	Tipico
1262	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.181** W/lb	Tipico
1263	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.216** W/lb	Tipico
1264	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Tipico
1265	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.299** W/lb	Tipico
1266	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Massimo garantito
1267	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.352** W/lb	Tipico
1268	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Tipico
1269	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.423** W/lb	Tipico
1270	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Massimo garantito
1271	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.527** W/lb	Tipico
1272	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.525** W/lb	Tipico
1273	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.688** W/lb	Tipico
1274	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.876** W/lb	Tipico
1275	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00378** VA/lb	Tipico
1276	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0125** VA/lb	Tipico
1277	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0249** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1278	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0403** VA/lb	Tipico
1279	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** VA/lb	Tipico
1280	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0786** VA/lb	Tipico
1281	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Tipico
1282	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Tipico
1283	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** VA/lb	Tipico
1284	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.186** VA/lb	Tipico
1285	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.221** VA/lb	Tipico
1286	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.262** VA/lb	Tipico
1287	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.310** VA/lb	Tipico
1288	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.371** VA/lb	Tipico
1289	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.459** VA/lb	Tipico
1290	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.613** VA/lb	Tipico
1291	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** VA/lb	Tipico
1292	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.90** VA/lb	Tipico
1293	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Tipico
1294	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Tipico
1295	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Tipico
1296	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0075** W/lb	Tipico
1297	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00757** W/lb	Tipico
1298	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Tipico
1299	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0165** W/lb	Tipico
1300	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0286** W/lb	Tipico
1301	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Tipico
1302	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Tipico
1303	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Tipico
1304	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0617** W/lb	Tipico
1305	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0620** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1306	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0833** W/lb	Tipico
1307	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0828** W/lb	Tipico
1308	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Tipico
1309	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Tipico
1310	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Tipico
1311	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.134** W/lb	Tipico
1312	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.165** W/lb	Tipico
1313	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Tipico
1314	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.199** W/lb	Tipico
1315	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Tipico
1316	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Tipico
1317	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.240** W/lb	Tipico
1318	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Tipico
1319	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** W/lb	Tipico
1320	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** W/lb	Tipico
1321	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.330** W/lb	Tipico
1322	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Massimo garantito
1323	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipico
1324	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipico
1325	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipico
1326	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.462** W/lb	Tipico
1327	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.463** W/lb	Tipico
1328	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Massimo garantito
1329	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.563** W/lb	Tipico
1330	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Tipico
1331	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Tipico
1332	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.719** W/lb	Tipico
1333	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.717** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1334	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.898** W/lb	Tipico
1335	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.895** W/lb	Tipico
1336	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00398** VA/lb	Tipico
1337	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00418** VA/lb	Tipico
1338	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0138** VA/lb	Tipico
1339	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Tipico
1340	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** VA/lb	Tipico
1341	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** VA/lb	Tipico
1342	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0448** VA/lb	Tipico
1343	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0447** VA/lb	Tipico
1344	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0652** VA/lb	Tipico
1345	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0650** VA/lb	Tipico
1346	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0882** VA/lb	Tipico
1347	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Tipico
1348	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Tipico
1349	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Tipico
1350	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.144** VA/lb	Tipico
1351	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** VA/lb	Tipico
1352	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** VA/lb	Tipico
1353	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.177** VA/lb	Tipico
1354	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Tipico
1355	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Tipico
1356	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.259** VA/lb	Tipico
1357	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Tipico
1358	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Tipico
1359	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Tipico
1360	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Tipico
1361	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1362	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.452** VA/lb	Tipico
1363	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Tipico
1364	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Tipico
1365	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.572** VA/lb	Tipico
1366	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.783** VA/lb	Tipico
1367	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.788** VA/lb	Tipico
1368	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** VA/lb	Tipico
1369	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Tipico
1370	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.11** VA/lb	Tipico
1371	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.76** VA/lb	Tipico
1372	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Tipico
1373	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Tipico
1374	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00212** W/lb	Tipico
1375	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00789** W/lb	Tipico
1376	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0170** W/lb	Tipico
1377	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0293** W/lb	Tipico
1378	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0446** W/lb	Tipico
1379	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0631** W/lb	Tipico
1380	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0847** W/lb	Tipico
1381	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.109** W/lb	Tipico
1382	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** W/lb	Tipico
1383	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.169** W/lb	Tipico
1384	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.204** W/lb	Tipico
1385	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.242** W/lb	Tipico
1386	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Tipico
1387	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.334** W/lb	Tipico
1388	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Massimo garantito
1389	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1390	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Tipico
1391	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Tipico
1392	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Massimo garantito
1393	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.569** W/lb	Tipico
1394	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Tipico
1395	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.723** W/lb	Tipico
1396	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.899** W/lb	Tipico
1397	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00346** VA/lb	Tipico
1398	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Tipico
1399	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0233** VA/lb	Tipico
1400	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0383** VA/lb	Tipico
1401	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** VA/lb	Tipico
1402	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0770** VA/lb	Tipico
1403	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Tipico
1404	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.128** VA/lb	Tipico
1405	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Tipico
1406	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Tipico
1407	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** VA/lb	Tipico
1408	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Tipico
1409	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.327** VA/lb	Tipico
1410	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.396** VA/lb	Tipico
1411	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.498** VA/lb	Tipico
1412	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Tipico
1413	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** VA/lb	Tipico
1414	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.67** VA/lb	Tipico
1415	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Tipico
1416	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00251** W/lb	Tipico
1417	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00247** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1418	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00921** W/lb	Tipico
1419	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Tipico
1420	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0199** W/lb	Tipico
1421	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0197** W/lb	Tipico
1422	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0338** W/lb	Tipico
1423	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0342** W/lb	Tipico
1424	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0518** W/lb	Tipico
1425	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0513** W/lb	Tipico
1426	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0728** W/lb	Tipico
1427	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0721** W/lb	Tipico
1428	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0971** W/lb	Tipico
1429	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0964** W/lb	Tipico
1430	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.125** W/lb	Tipico
1431	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.124** W/lb	Tipico
1432	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** W/lb	Tipico
1433	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.156** W/lb	Tipico
1434	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** W/lb	Tipico
1435	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.190** W/lb	Tipico
1436	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** W/lb	Tipico
1437	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.229** W/lb	Tipico
1438	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Tipico
1439	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Tipico
1440	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.321** W/lb	Tipico
1441	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.322** W/lb	Tipico
1442	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.376** W/lb	Tipico
1443	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.375** W/lb	Tipico
1444	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Massimo garantito
1445	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1446	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Tipico
1447	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.437** W/lb	Tipico
1448	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Tipico
1449	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.517** W/lb	Tipico
1450	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Massimo garantito
1451	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.627** W/lb	Tipico
1452	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.612** W/lb	Tipico
1453	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.625** W/lb	Tipico
1454	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.765** W/lb	Tipico
1455	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.776** W/lb	Tipico
1456	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.943** W/lb	Tipico
1457	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.921** W/lb	Tipico
1458	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00406** VA/lb	Tipico
1459	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00393** VA/lb	Tipico
1460	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Tipico
1461	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0132** VA/lb	Tipico
1462	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0270** VA/lb	Tipico
1463	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** VA/lb	Tipico
1464	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0443** VA/lb	Tipico
1465	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0440** VA/lb	Tipico
1466	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0648** VA/lb	Tipico
1467	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0651** VA/lb	Tipico
1468	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0889** VA/lb	Tipico
1469	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0893** VA/lb	Tipico
1470	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.117** VA/lb	Tipico
1471	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Tipico
1472	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.147** VA/lb	Tipico
1473	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.148** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1474	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** VA/lb	Tipico
1475	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.183** VA/lb	Tipico
1476	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.222** VA/lb	Tipico
1477	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** VA/lb	Tipico
1478	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.264** VA/lb	Tipico
1479	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** VA/lb	Tipico
1480	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** VA/lb	Tipico
1481	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** VA/lb	Tipico
1482	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.379** VA/lb	Tipico
1483	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Tipico
1484	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.444** VA/lb	Tipico
1485	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Tipico
1486	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.544** VA/lb	Tipico
1487	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.571** VA/lb	Tipico
1488	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.713** VA/lb	Tipico
1489	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.761** VA/lb	Tipico
1490	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** VA/lb	Tipico
1491	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.38** VA/lb	Tipico
1492	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Tipico
1493	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.16** VA/lb	Tipico
1494	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.2** VA/lb	Tipico
1495	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.4** VA/lb	Tipico
1496	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00261** W/lb	Tipico
1497	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00956** W/lb	Tipico
1498	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Tipico
1499	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0350** W/lb	Tipico
1500	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Tipico
1501	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0741** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1502	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0988** W/lb	Tipico
1503	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Tipico
1504	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Tipico
1505	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.194** W/lb	Tipico
1506	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.233** W/lb	Tipico
1507	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.276** W/lb	Tipico
1508	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.324** W/lb	Tipico
1509	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.378** W/lb	Tipico
1510	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Massimo garantito
1511	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.439** W/lb	Tipico
1512	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Tipico
1513	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Tipico
1514	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Massimo garantito
1515	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.614** W/lb	Tipico
1516	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.611** W/lb	Tipico
1517	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Tipico
1518	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.953** W/lb	Tipico
1519	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00367** VA/lb	Tipico
1520	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** VA/lb	Tipico
1521	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0253** VA/lb	Tipico
1522	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0418** VA/lb	Tipico
1523	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0618** VA/lb	Tipico
1524	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0850** VA/lb	Tipico
1525	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipico
1526	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.141** VA/lb	Tipico
1527	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Tipico
1528	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.212** VA/lb	Tipico
1529	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.254** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1530	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.300** VA/lb	Tipico
1531	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.354** VA/lb	Tipico
1532	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.420** VA/lb	Tipico
1533	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.509** VA/lb	Tipico
1534	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.658** VA/lb	Tipico
1535	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.04** VA/lb	Tipico
1536	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.04** VA/lb	Tipico
1537	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.8** VA/lb	Tipico
1538	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00269** W/kg	Tipico
1539	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01022** W/kg	Tipico
1540	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0223** W/kg	Tipico
1541	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0394** W/kg	Tipico
1542	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0609** W/kg	Tipico
1543	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0864** W/kg	Tipico
1544	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1160** W/kg	Tipico
1545	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1500** W/kg	Tipico
1546	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1883** W/kg	Tipico
1547	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.232** W/kg	Tipico
1548	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.280** W/kg	Tipico
1549	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.334** W/kg	Tipico
1550	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.394** W/kg	Tipico
1551	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.460** W/kg	Tipico
1552	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.536** W/kg	Tipico
1553	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Tipico
1554	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.619** W/kg	Tipico
1555	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Massimo garantito
1556	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Tipico
1557	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.730** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1558	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.893** W/kg	Tipico
1559	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.242** W/kg	Tipico
1560	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00314** W/kg	Tipico
1561	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01202** W/kg	Tipico
1562	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0264** W/kg	Tipico
1563	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0462** W/kg	Tipico
1564	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0712** W/kg	Tipico
1565	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1010** W/kg	Tipico
1566	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1359** W/kg	Tipico
1567	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1761** W/kg	Tipico
1568	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.2220** W/kg	Tipico
1569	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.273** W/kg	Tipico
1570	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.330** W/kg	Tipico
1571	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.393** W/kg	Tipico
1572	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.462** W/kg	Tipico
1573	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** W/kg	Tipico
1574	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.619** W/kg	Tipico
1575	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Tipico
1576	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** W/kg	Tipico
1577	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
1578	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/kg	Tipico
1579	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
1580	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.007** W/kg	Tipico
1581	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.362** W/kg	Tipico
1582	**23JG110** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipico
1583	**23JG110** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Massimo garantito
1584	**23JG110** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipico
1585	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1586	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1587	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
1588	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
1589	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
1590	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
1591	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipico
1592	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
1593	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
1594	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Tipico
1595	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
1596	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Tipico
1597	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipico
1598	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
1599	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Tipico
1600	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Tipico
1601	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
1602	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
1603	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipico
1604	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1605	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Tipico
1606	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
1607	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
1608	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
1609	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Tipico
1610	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Massimo garantito
1611	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Tipico
1612	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Tipico
1613	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1614	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Tipico
1615	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipico
1616	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
1617	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
1618	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Tipico
1619	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Massimo garantito
1620	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
1621	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Tipico
1622	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Massimo garantito
1623	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Tipico
1624	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Tipico
1625	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
1626	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Tipico
1627	**27JG120** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
1628	**27JG120** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
1629	**27JG120** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipico
1630	**27JG130** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
1631	**27JG130** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Massimo garantito
1632	**27JG130** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Tipico
1633	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Tipico
1634	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
1635	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
1636	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
1637	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Massimo garantito
1638	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipico
1639	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipico
1640	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1641	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1642	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Tipico
1643	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
1644	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Tipico
1645	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipico
1646	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
1647	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
1648	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipico
1649	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1650	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipico
1651	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Tipico
1652	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
1653	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
1654	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Tipico
1655	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
1656	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
1657	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipico
1658	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1659	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipico
1660	**30JG120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
1661	**30JG120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
1662	**30JG120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Tipico
1663	**30JG130** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Tipico
1664	**30JG130** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Massimo garantito
1665	**30JG130** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipico
1666	**30JG140** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
1667	**30JG140** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Massimo garantito
1668	**30JG140** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Tipico
1669	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1670	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
1671	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipico
1672	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
1673	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Massimo garantito
1674	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Tipico
1675	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
1676	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
1677	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipico
1678	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipico
1679	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
1680	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
1681	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipico
1682	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
1683	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Tipico
1684	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipico
1685	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
1686	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipico
1687	**35JG135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
1688	**35JG135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Massimo garantito
1689	**35JG135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.33** W/kg	Tipico
1690	**35JG145** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
1691	**35JG145** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
1692	**35JG145** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Tipico
1693	**35JG155** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Tipico
1694	**35JG155** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Massimo garantito
1695	**35JG155** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Tipico
1696	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipico
1697	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1698	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Tipico
1699	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Tipico
1700	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
1701	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipico
1702	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
1703	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Massimo garantito
1704	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Tipico
1705	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Tipico
1706	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
1707	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Tipico
1708	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
1709	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
1710	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipico
1711	**M-0H** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Massimo garantito
1712	**M-0H** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Tipico
1713	**M-0H** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
1714	**M-0H** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
1715	**M-0H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Massimo garantito
1716	**M-0H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipico
1717	**M-0H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Massimo garantito
1718	**M-0H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
1719	**M-0H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Massimo garantito
1720	**M-0H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipico
1721	**M-0H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
1722	**M-0H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipico
1723	**M-1H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Massimo garantito
1724	**M-1H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
1725	**M-1H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1726	**M-1H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Tipico
1727	**M-1H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
1728	**M-1H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
1729	**M-1H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Massimo garantito
1730	**M-1H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
1731	**M-1H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Massimo garantito
1732	**M-1H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipico
1733	**M-1H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Massimo garantito
1734	**M-1H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipico
1735	**M-2H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
1736	**M-2H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
1737	**M-2H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Massimo garantito
1738	**M-2H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Tipico
1739	**M-2H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1740	**M-2H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
1741	**M-2H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Massimo garantito
1742	**M-2H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipico
1743	**M-3** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Massimo garantito
1744	**M-3** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipico
1745	**M-3** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Massimo garantito
1746	**M-3** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipico
1747	**M-3** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Massimo garantito
1748	**M-3** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipico
1749	**M-3** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Massimo garantito
1750	**M-3** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Tipico
1751	**M-3H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Massimo garantito
1752	**M-3H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
1753	**M-3H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1754	**M-3H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipico
1755	**M-4** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Massimo garantito
1756	**M-4** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipico
1757	**M-4** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Massimo garantito
1758	**M-4** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipico
1759	**M-4** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1760	**M-4** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Tipico
1761	**M-4** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
1762	**M-4** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipico
1763	**M-5** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Massimo garantito
1764	**M-5** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
1765	**M-5** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Massimo garantito
1766	**M-5** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Tipico
1767	**M-5** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Massimo garantito
1768	**M-5** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
1769	**M-5** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
1770	**M-5** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Tipico
1771	**M-6** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Massimo garantito
1772	**M-6** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Tipico
1773	**M-6** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.57** W/kg	Massimo garantito
1774	**M-6** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Tipico
1775	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.47** W/kg	Tipico
1776	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.65** W/kg	Massimo garantito
1777	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.64** W/kg	Tipico
1778	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.50** W/kg	Tipico
1779	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Massimo garantito
1780	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	Tipico
1781	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1782	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Massimo garantito
1783	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.71** W/kg	Tipico
1784	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.51** W/kg	Tipico
1785	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Massimo garantito
1786	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.69** W/kg	Tipico
1787	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Tipico
1788	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Massimo garantito
1789	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Tipico
1790	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	Tipico
1791	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
1792	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.79** W/kg	Tipico
1793	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Tipico
1794	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
1795	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.82** W/kg	Tipico
1796	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Tipico
1797	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Massimo garantito
1798	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Tipico
1799	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	Tipico
1800	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Massimo garantito
1801	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	Tipico
1802	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Tipico
1803	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Massimo garantito
1804	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.72** W/kg	Tipico
1805	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	Tipico
1806	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
1807	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Tipico
1808	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Tipico
1809	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1810	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	Tipico
1811	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Tipico
1812	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1813	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
1814	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Tipico
1815	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Massimo garantito
1816	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Tipico
1817	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	Tipico
1818	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
1819	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Tipico
1820	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Tipico
1821	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
1822	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	Tipico
1823	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Tipico
1824	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1825	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
1826	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Tipico
1827	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
1828	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Tipico
1829	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Tipico
1830	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
1831	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
1832	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	Tipico
1833	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1834	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Tipico
1835	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Tipico
1836	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
1837	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1838	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipico
1839	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
1840	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Tipico
1841	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
1842	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Massimo garantito
1843	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Tipico
1844	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Tipico
1845	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
1846	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Tipico
1847	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	Tipico
1848	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1849	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Tipico
1850	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Tipico
1851	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
1852	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Tipico
1853	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipico
1854	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
1855	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Tipico
1856	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipico
1857	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Massimo garantito
1858	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Tipico
1859	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Tipico
1860	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1861	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Tipico
1862	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Tipico
1863	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
1864	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Tipico
1865	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1866	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
1867	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Tipico
1868	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipico
1869	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Massimo garantito
1870	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Tipico
1871	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Tipico
1872	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Massimo garantito
1873	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Tipico
1874	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Tipico
1875	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
1876	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Tipico
1877	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipico
1878	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
1879	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
1880	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Tipico
1881	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Massimo garantito
1882	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Tipico
1883	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Tipico
1884	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
1885	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Tipico
1886	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Tipico
1887	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
1888	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Tipico
1889	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Tipico
1890	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Massimo garantito
1891	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Tipico
1892	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipico
1893	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1894	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Tipico
1895	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
1896	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Massimo garantito
1897	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Tipico
1898	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Tipico
1899	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Massimo garantito
1900	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Tipico
1901	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Tipico
1902	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
1903	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Tipico
1904	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Tipico
1905	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
1906	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** W/kg	Tipico
1907	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Tipico
1908	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Massimo garantito
1909	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Tipico
1910	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Tipico
1911	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
1912	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Tipico
1913	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Tipico
1914	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Massimo garantito
1915	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Tipico
1916	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipico
1917	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
1918	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
1919	**M-1** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Massimo garantito
1920	**M-1** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Tipico
1921	**M-1** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.02** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1922	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipico
1923	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Massimo garantito
1924	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Tipico
1925	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Tipico
1926	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Massimo garantito
1927	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Tipico
1928	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Tipico
1929	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Massimo garantito
1930	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Tipico
1931	**M-2** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Massimo garantito
1932	**M-2** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Tipico
1933	**M-2** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Tipico
1934	**M-3** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Massimo garantito
1935	**M-3** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Tipico
1936	**M-3** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Tipico
1937	**M-3** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Massimo garantito
1938	**M-3** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipico
1939	**M-3** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Tipico
1940	**M-3** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
1941	**M-3** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
1942	**M-3** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Tipico
1943	**M-4** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	Massimo garantito
1944	**M-4** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
1945	**M-4** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Tipico
1946	**M-4** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1947	**M-4** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipico
1948	**M-4** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Tipico
1949	**M-5** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1950	**M-5** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	Tipico
1951	**M-5** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Tipico
1952	**M-5** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Massimo garantito
1953	**M-5** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.96** W/kg	Tipico
1954	**M-5** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Tipico
1955	**M-6** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.11** W/kg	Massimo garantito
1956	**M-6** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
1957	**M-6** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Tipico
1958	**M100-23P** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
1959	**M100-23P** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.98** W/kg	Tipico
1960	**M100-27P** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
1961	**M100-27P** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Tipico
1962	**M105-30P** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
1963	**M105-30P** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Tipico
1964	**M110-23S** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
1965	**M110-23S** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.03** W/kg	Tipico
1966	**M110-27P** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
1967	**M110-27P** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
1968	**M110-30P** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
1969	**M110-30P** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
1970	**M120-27S** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito
1971	**M120-27S** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.13** W/kg	Tipico
1972	**M120-30S** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito
1973	**M120-30S** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Tipico
1974	**M130-30S** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.30** W/kg	Massimo garantito
1975	**M130-30S** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.26** W/kg	Tipico
1976	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1977	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.89** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1978	**M95-23P** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
1979	**M95-23P** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Tipico
1980	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
1981	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.945** W/kg	Tipico
1982	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1983	**T100-23D** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
1984	**T100-27D** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
1985	**T105-27S** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
1986	**T105-27S** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.02** W/kg	Tipico
1987	**T105-30D** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
1988	**T110-23S** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
1989	**T110-27S** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
1990	**T111-30S** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.11** W/kg	Massimo garantito
1991	**T120-27S** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito
1992	**T120-30S** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito
1993	**T130-30S** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.30** W/kg	Massimo garantito
1994	**T95-23D** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
1995	**T95-27D** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
1996	**23PH085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Tipico
1997	**23PH085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
1998	**23PH085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
1999	**23PH090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Tipico
2000	**23PH090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
2001	**23PH090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Tipico
2002	**23PH095** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Tipico
2003	**23PH095** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2004	**23PH095** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipico
2005	**23PHD080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2006	**23PHD080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
2007	**23PHD080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Tipico
2008	**23PHD085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	Tipico
2009	**23PHD085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
2010	**23PHD085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Tipico
2011	**23PHD090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Tipico
2012	**23PHD090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
2013	**23PHD090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
2014	**23PHE080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Tipico
2015	**23PHE080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
2016	**23PHE080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Tipico
2017	**23PHE085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Tipico
2018	**23PHE085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
2019	**23PHE085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Tipico
2020	**27PG130** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Tipico
2021	**27PG130** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Massimo garantito
2022	**27PG130** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Tipico
2023	**27PH095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipico
2024	**27PH095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2025	**27PH095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Tipico
2026	**27PH100** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Tipico
2027	**27PH100** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2028	**27PH100** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Tipico
2029	**27PHD085** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Tipico
2030	**27PHD085** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
2031	**27PHD085** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Tipico
2032	**27PHD090** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Tipico
2033	**27PHD090** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2034	**27PHD090** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Tipico
2035	**27PHD095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Tipico
2036	**27PHD095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2037	**27PHD095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Tipico
2038	**30PG120** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
2039	**30PG120** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
2040	**30PG120** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Tipico
2041	**30PG130** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.87** W/kg	Tipico
2042	**30PG130** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Massimo garantito
2043	**30PG130** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Tipico
2044	**30PH100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipico
2045	**30PH100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2046	**30PH100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Tipico
2047	**30PH105** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Tipico
2048	**30PH105** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
2049	**30PH105** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
2050	**30PHD095** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Tipico
2051	**30PHD095** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2052	**30PHD095** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Tipico
2053	**30PHD100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipico
2054	**30PHD100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2055	**30PHD100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Tipico
2056	**35PG145** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipico
2057	**35PG145** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
2058	**35PG145** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Tipico
2059	**35PG155** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
2060	**35PG155** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Massimo garantito
2061	**35PG155** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2062	**15SQH085** Shougang	0.15	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.60** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2063	**15SQH085** Shougang	0.15	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.82** W/kg	Tipico
2064	**18SQG075** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.55** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2065	**18SQG075** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Massimo garantito
2066	**18SQG075** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.74** W/kg	Tipico
2067	**18SQG080** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.58** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2068	**18SQG080** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Massimo garantito
2069	**18SQG080** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.79** W/kg	Tipico
2070	**18SQG085** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.61** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2071	**18SQG085** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
2072	**18SQG085** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
2073	**18SQG090** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.64** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2074	**18SQG090** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
2075	**18SQG090** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.87** W/kg	Tipico
2076	**18SQGD060** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.44** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2077	**18SQGD060** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.60** W/kg	Massimo garantito
2078	**18SQGD060** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.59** W/kg	Tipico
2079	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.44** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2080	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.59** W/kg	Tipico
2081	**18SQGD065** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.46** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2082	**18SQGD065** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.65** W/kg	Massimo garantito
2083	**18SQGD065** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.64** W/kg	Tipico
2084	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.46** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2085	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.64** W/kg	Tipico
2086	**18SQGD070** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.49** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2087	**18SQGD070** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.70** W/kg	Massimo garantito
2088	**18SQGD070** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.68** W/kg	Tipico
2089	**18SQGD075** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.52** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2090	**18SQGD075** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Massimo garantito
2091	**18SQGD075** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.73** W/kg	Tipico
2092	**18SQH085** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.61** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2093	**18SQH085** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
2094	**20SQG075** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.56** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2095	**20SQG075** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Massimo garantito
2096	**20SQG075** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.74** W/kg	Tipico
2097	**20SQG080** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.59** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2098	**20SQG080** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Massimo garantito
2099	**20SQG080** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.79** W/kg	Tipico
2100	**20SQG085** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.61** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2101	**20SQG085** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
2102	**20SQG085** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
2103	**20SQG090** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.63** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2104	**20SQG090** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
2105	**20SQG090** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.87** W/kg	Tipico
2106	**20SQG095** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.65** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2107	**20SQG095** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2108	**20SQG095** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.92** W/kg	Tipico
2109	**20SQGD060** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.44** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2110	**20SQGD060** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.60** W/kg	Massimo garantito
2111	**20SQGD060** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.59** W/kg	Tipico
2112	**20SQGD065** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.48** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2113	**20SQGD065** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.65** W/kg	Massimo garantito
2114	**20SQGD065** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.64** W/kg	Tipico
2115	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.48** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2116	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.64** W/kg	Tipico
2117	**20SQGD070** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.50** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2118	**20SQGD070** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.70** W/kg	Massimo garantito
2119	**20SQGD070** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.68** W/kg	Tipico
2120	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.50** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2121	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.68** W/kg	Tipico
2122	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.50** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2123	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.68** W/kg	Tipico
2124	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.50** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2125	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.68** W/kg	Tipico
2126	**20SQGD075** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.52** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2127	**20SQGD075** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Massimo garantito
2128	**20SQGD075** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.72** W/kg	Tipico
2129	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.52** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2130	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.72** W/kg	Tipico
2131	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.52** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2132	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.72** W/kg	Tipico
2133	**20SQGD080** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.55** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2134	**20SQGD080** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Massimo garantito
2135	**20SQGD080** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Tipico
2136	**20SQH085** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.61** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2137	**20SQH085** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
2138	**23SQG080** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.60** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2139	**23SQG080** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Massimo garantito
2140	**23SQG080** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Tipico
2141	**23SQG085** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.62** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2142	**23SQG085** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
2143	**23SQG085** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
2144	**23SQG090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.64** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2145	**23SQG090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2146	**23SQG090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Tipico
2147	**23SQG095** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.66** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2148	**23SQG095** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2149	**23SQG095** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.88** W/kg	Tipico
2150	**23SQG100** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.67** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2151	**23SQG100** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2152	**23SQG100** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.92** W/kg	Tipico
2153	**23SQGD070** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.53** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2154	**23SQGD070** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.70** W/kg	Massimo garantito
2155	**23SQGD070** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.70** W/kg	Tipico
2156	**23SQGD075** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.55** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2157	**23SQGD075** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Massimo garantito
2158	**23SQGD075** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.73** W/kg	Tipico
2159	**23SQGD080** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.56** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2160	**23SQGD080** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Massimo garantito
2161	**23SQGD080** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Tipico
2162	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.56** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2163	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Tipico
2164	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.56** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2165	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Tipico
2166	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.57** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2167	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.76** W/kg	Tipico
2168	**23SQGD085** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.59** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2169	**23SQGD085** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
2170	**23SQGD085** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Tipico
2171	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.59** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2172	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Tipico
2173	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.59** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2174	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Tipico
2175	**23SQGD090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.62** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2176	**23SQGD090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
2177	**23SQGD090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Tipico
2178	**23SQH090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.64** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2179	**23SQH090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Tipico
2180	**27SQG090** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.67** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2181	**27SQG090** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
2182	**27SQG090** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.89** W/kg	Tipico
2183	**27SQG095** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.68** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2184	**27SQG095** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2185	**27SQG095** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.92** W/kg	Tipico
2186	**27SQG100** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.69** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2187	**27SQG100** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2188	**27SQG100** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Tipico
2189	**27SQG110** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.70** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2190	**27SQG110** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
2191	**27SQG110** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Tipico
2192	**27SQGD080** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.61** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2193	**27SQGD080** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Massimo garantito
2194	**27SQGD080** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Tipico
2195	**27SQGD085** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.62** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2196	**27SQGD085** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
2197	**27SQGD085** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
2198	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.62** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2199	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
2200	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.62** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2201	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2202	**27SQGD090** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.62** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2203	**27SQGD090** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
2204	**27SQGD090** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Tipico
2205	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.62** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2206	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Tipico
2207	**27SQGD095** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.64** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2208	**27SQGD095** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2209	**27SQGD095** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Tipico
2210	**30SQG095** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.72** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2211	**30SQG095** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2212	**30SQG095** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Tipico
2213	**30SQG100** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2214	**30SQG100** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2215	**30SQG100** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.97** W/kg	Tipico
2216	**30SQG105** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.74** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2217	**30SQG105** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
2218	**30SQG105** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Tipico
2219	**30SQG120** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2220	**30SQG120** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito
2221	**30SQG120** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Tipico
2222	**30SQGD090** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.67** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2223	**30SQGD090** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
2224	**30SQGD090** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Tipico
2225	**30SQGD095** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.69** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2226	**30SQGD095** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2227	**30SQGD095** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.91** W/kg	Tipico
2228	**30SQGD100** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.71** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2229	**30SQGD100** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2230	**30SQGD100** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Tipico
2231	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.71** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2232	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Tipico
2233	**30SQGD105** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2234	**30SQGD105** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
2235	**30SQGD105** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.98** W/kg	Tipico
2236	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.63** W/kg	Massimo garantito
2237	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.62** W/kg	Tipico
2238	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
2239	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.89** W/kg	Tipico
2240	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.64** W/kg	Massimo garantito
2241	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.63** W/kg	Tipico
2242	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2243	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Tipico
2244	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.67** W/kg	Massimo garantito
2245	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.66** W/kg	Tipico
2246	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2247	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.98** W/kg	Tipico
2248	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.74** W/kg	Massimo garantito
2249	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.73** W/kg	Tipico
2250	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
2251	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.03** W/kg	Tipico
2252	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Massimo garantito
2253	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.76** W/kg	Tipico
2254	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Massimo garantito
2255	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Tipico
2256	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.74** W/kg	Massimo garantito
2257	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.73** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2258	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
2259	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
2260	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Massimo garantito
2261	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Tipico
2262	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
2263	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
2264	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Massimo garantito
2265	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Tipico
2266	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.14** W/kg	Massimo garantito
2267	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
2268	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.82** W/kg	Massimo garantito
2269	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.81** W/kg	Tipico
2270	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.17** W/kg	Massimo garantito
2271	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.15** W/kg	Tipico
2272	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Massimo garantito
2273	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Tipico
2274	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito
2275	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.14** W/kg	Tipico
2276	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Massimo garantito
2277	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Tipico
2278	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito
2279	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.18** W/kg	Tipico
2280	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Massimo garantito
2281	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
2282	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.22** W/kg	Massimo garantito
2283	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.19** W/kg	Tipico
2284	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
2285	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2286	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.30** W/kg	Massimo garantito
2287	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.23** W/kg	Tipico
2288	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
2289	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Tipico
2290	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.30** W/kg	Massimo garantito
2291	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.24** W/kg	Tipico
2292	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Massimo garantito
2293	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.92** W/kg	Tipico
2294	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.30** W/kg	Massimo garantito
2295	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.25** W/kg	Tipico
2296	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.96** W/kg	Massimo garantito
2297	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Tipico
2298	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.40** W/kg	Massimo garantito
2299	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.34** W/kg	Tipico
2300	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.58** W/kg	Massimo garantito
2301	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.57** W/kg	Tipico
2302	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Massimo garantito
2303	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Tipico
2304	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.60** W/kg	Massimo garantito
2305	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.59** W/kg	Tipico
2306	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
2307	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
2308	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.62** W/kg	Massimo garantito
2309	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.61** W/kg	Tipico
2310	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
2311	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.88** W/kg	Tipico
2312	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.64** W/kg	Massimo garantito
2313	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.63** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2314	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2315	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Tipico
2316	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.67** W/kg	Massimo garantito
2317	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.66** W/kg	Tipico
2318	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2319	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.98** W/kg	Tipico
2320	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.76** W/kg	Massimo garantito
2321	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Tipico
2322	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
2323	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Tipico
2324	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2325	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Massimo garantito
2326	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
2327	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
2328	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2329	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2330	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
2331	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
2332	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2333	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
2334	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
2335	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2336	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.15** W/kg	Massimo garantito
2337	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.25** W/kg	Massimo garantito
2338	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.35** W/kg	Massimo garantito
2339	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.70** W/kg	Massimo garantito
2340	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.70** W/kg	Massimo garantito
2341	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Massimo garantito
2342	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Massimo garantito
2343	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Massimo garantito
2344	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Massimo garantito
2345	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
2346	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
2347	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
2348	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
2349	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2350	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2351	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2352	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2353	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
2354	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2355	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
2356	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.25** W/kg	Massimo garantito

Prestazioni a 60 Hz

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2357	**H100-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito
2358	**H100-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito
2359	**H105-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.38** W/kg	Massimo garantito
2360	**H110-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.45** W/kg	Massimo garantito
2361	**H110-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.46** W/kg	Massimo garantito
2362	**H120-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.58** W/kg	Massimo garantito
2363	**L080-23** Aperam	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
2364	**L085-23** Aperam	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Massimo garantito
2365	**L085-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Massimo garantito
2366	**L090-23** Aperam	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.18** W/kg	Massimo garantito
2367	**L090-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.18** W/kg	Massimo garantito
2368	**L095-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.25** W/kg	Massimo garantito
2369	**L100-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito
2370	**R120-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.58** W/kg	Massimo garantito
2371	**R130-27** Aperam	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.68** W/kg	Massimo garantito
2372	**R130-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.71** W/kg	Massimo garantito
2373	**R140-30** Aperam	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.83** W/kg	Massimo garantito
2374	**18QG080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
2375	**18QG080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipico
2376	**18QG085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Tipico
2377	**18QG085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
2378	**18QG095** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2379	**18QG095** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipico
2380	**18RK065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
2381	**18RK065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
2382	**18RK070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipico
2383	**18RK070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
2384	**18RK075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Tipico
2385	**18RK075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
2386	**18RK085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
2387	**18RK085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Tipico
2388	**20QG080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
2389	**20QG080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipico
2390	**20QG085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
2391	**20QG085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Tipico
2392	**20QG095** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
2393	**20QG095** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipico
2394	**20RK070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipico
2395	**20RK070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
2396	**20RK075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
2397	**20RK075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
2398	**20RK085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
2399	**20RK085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
2400	**23Q110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
2401	**23Q110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipico
2402	**23QG085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
2403	**23QG085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Tipico
2404	**23QG090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
2405	**23QG090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Tipico
2406	**23QG095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2407	**23QG095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipico
2408	**23QG100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
2409	**23QG100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Tipico
2410	**23RK075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
2411	**23RK075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
2412	**23RK080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
2413	**23RK080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipico
2414	**23RK085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Tipico
2415	**23RK085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Tipico
2416	**23RK090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
2417	**23RK090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Tipico
2418	**23RK100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
2419	**23RK100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipico
2420	**27Q120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
2421	**27Q120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Tipico
2422	**27QG090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Tipico
2423	**27QG090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipico
2424	**27QG095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
2425	**27QG095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipico
2426	**27QG100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Tipico
2427	**27QG100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipico
2428	**27QG120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Tipico
2429	**27QG120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Tipico
2430	**27RK085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
2431	**27RK085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Tipico
2432	**27RK090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipico
2433	**27RK090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipico
2434	**27RK095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2435	**27RK095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipico
2436	**27RK100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
2437	**27RK100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipico
2438	**30Q120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Tipico
2439	**30Q120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Tipico
2440	**30Q130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Tipico
2441	**30Q130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Tipico
2442	**30QG100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
2443	**30QG100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipico
2444	**30QG105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipico
2445	**30QG105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Tipico
2446	**30QG120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Tipico
2447	**30QG120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Tipico
2448	**30RK095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
2449	**30RK095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Tipico
2450	**30RK100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
2451	**30RK100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipico
2452	**30RK105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Tipico
2453	**30RK105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Tipico
2454	**35Q145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	Tipico
2455	**35Q145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Tipico
2456	**35Q155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Tipico
2457	**35Q155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Tipico
2458	**35QG135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Tipico
2459	**35QG135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Tipico
2460	**B18P070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2461	**B18P070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipico
2462	**B18P070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2463	**B18P070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
2464	**B18P075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2465	**B18P075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
2466	**B18P075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Massimo garantito
2467	**B18P075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Tipico
2468	**B18P080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2469	**B18P080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
2470	**B18P080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Massimo garantito
2471	**B18P080** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipico
2472	**B18P085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2473	**B18P085** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Massimo garantito
2474	**B18R055** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2475	**B18R055** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Tipico
2476	**B18R055** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	Massimo garantito
2477	**B18R055** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Tipico
2478	**B18R060** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2479	**B18R060** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Tipico
2480	**B18R060** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Massimo garantito
2481	**B18R060** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Tipico
2482	**B18R065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2483	**B18R065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipico
2484	**B18R065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Massimo garantito
2485	**B18R065** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
2486	**B18R070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2487	**B18R070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Tipico
2488	**B18R070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
2489	**B18R070** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
2490	**B18R075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2491	**B18R075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipico
2492	**B18R075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2493	**B18R075** Baosteel	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Tipico
2494	**B20HS075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2495	**B20HS075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Massimo garantito
2496	**B20HS080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2497	**B20HS080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Massimo garantito
2498	**B20HS085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2499	**B20HS085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Massimo garantito
2500	**B20P075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2501	**B20P075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
2502	**B20P075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Massimo garantito
2503	**B20P075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
2504	**B20P080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2505	**B20P080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
2506	**B20P080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Massimo garantito
2507	**B20P080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipico
2508	**B20P085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2509	**B20P085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipico
2510	**B20P085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Massimo garantito
2511	**B20P085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
2512	**B20PD080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2513	**B20PD080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Massimo garantito
2514	**B20R060** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2515	**B20R060** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Tipico
2516	**B20R060** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Massimo garantito
2517	**B20R060** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
2518	**B20R065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2519	**B20R065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipico
2520	**B20R065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Massimo garantito
2521	**B20R065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Tipico
2522	**B20R070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2523	**B20R070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Tipico
2524	**B20R070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Massimo garantito
2525	**B20R070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Tipico
2526	**B20R075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2527	**B20R075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipico
2528	**B20R075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
2529	**B20R075** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
2530	**B20R080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2531	**B20R080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipico
2532	**B20R080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2533	**B20R080** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Tipico
2534	**B20R085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2535	**B20R085** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
2536	**B20RD065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2537	**B20RD065** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Massimo garantito
2538	**B20RD070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2539	**B20RD070** Baosteel	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Massimo garantito
2540	**B23G110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2541	**B23G110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
2542	**B23G110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Massimo garantito
2543	**B23G110** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipico
2544	**B23HS075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2545	**B23HS075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
2546	**B23HS075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2547	**B23HS075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
2548	**B23HS080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2549	**B23HS080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
2550	**B23HS080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
2551	**B23HS080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipico
2552	**B23HS085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2553	**B23HS085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipico
2554	**B23HS085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Massimo garantito
2555	**B23HS085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Tipico
2556	**B23HS090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2557	**B23HS090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
2558	**B23HS090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
2559	**B23HS090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Tipico
2560	**B23P080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2561	**B23P080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
2562	**B23P080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Massimo garantito
2563	**B23P080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipico
2564	**B23P085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2565	**B23P085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
2566	**B23P085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Massimo garantito
2567	**B23P085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Tipico
2568	**B23P090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2569	**B23P090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
2570	**B23P090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
2571	**B23P090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipico
2572	**B23P095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2573	**B23P095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipico
2574	**B23P095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2575	**B23P095** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipico
2576	**B23P100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2577	**B23P100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
2578	**B23P100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
2579	**B23P100** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Tipico
2580	**B23PD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2581	**B23PD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Massimo garantito
2582	**B23PD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2583	**B23PD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Massimo garantito
2584	**B23R070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2585	**B23R070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Tipico
2586	**B23R070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Massimo garantito
2587	**B23R070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
2588	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2589	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Massimo garantito
2590	**B23R075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2591	**B23R075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
2592	**B23R075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Massimo garantito
2593	**B23R075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
2594	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2595	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
2596	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Massimo garantito
2597	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
2598	**B23R080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2599	**B23R080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
2600	**B23R080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Massimo garantito
2601	**B23R080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
2602	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2603	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
2604	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Massimo garantito
2605	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
2606	**B23R085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2607	**B23R085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
2608	**B23R085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Massimo garantito
2609	**B23R085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipico
2610	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2611	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
2612	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Massimo garantito
2613	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipico
2614	**B23R090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2615	**B23R090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
2616	**B23R090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
2617	**B23R090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Tipico
2618	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2619	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
2620	**B23RD070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2621	**B23RD070** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Massimo garantito
2622	**B23RD075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2623	**B23RD075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
2624	**B23RD075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Massimo garantito
2625	**B23RD075** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
2626	**B23RD080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2627	**B23RD080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipico
2628	**B23RD080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Massimo garantito
2629	**B23RD080** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
2630	**B23RD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2631	**B23RD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
2632	**B23RD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Massimo garantito
2633	**B23RD085** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
2634	**B23RD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2635	**B23RD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipico
2636	**B23RD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Massimo garantito
2637	**B23RD090** Baosteel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Tipico
2638	**B27G120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2639	**B27G120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipico
2640	**B27G120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	Massimo garantito
2641	**B27G120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Tipico
2642	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2643	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Massimo garantito
2644	**B27P085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2645	**B27P085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Tipico
2646	**B27P085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Massimo garantito
2647	**B27P085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Tipico
2648	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2649	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Massimo garantito
2650	**B27P090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2651	**B27P090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
2652	**B27P090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Massimo garantito
2653	**B27P090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipico
2654	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2655	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Massimo garantito
2656	**B27P095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2657	**B27P095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
2658	**B27P095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2659	**B27P095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Tipico
2660	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2661	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Massimo garantito
2662	**B27P100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2663	**B27P100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Tipico
2664	**B27P100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Massimo garantito
2665	**B27P100** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipico
2666	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2667	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
2668	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Massimo garantito
2669	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Tipico
2670	**B27P110** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2671	**B27P110** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
2672	**B27P110** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Massimo garantito
2673	**B27P110** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Tipico
2674	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2675	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Massimo garantito
2676	**B27P120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2677	**B27P120** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
2678	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2679	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
2680	**B27R080** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2681	**B27R080** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipico
2682	**B27R080** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Massimo garantito
2683	**B27R080** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipico
2684	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2685	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Massimo garantito
2686	**B27R085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2687	**B27R085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipico
2688	**B27R085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Massimo garantito
2689	**B27R085** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
2690	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2691	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Massimo garantito
2692	**B27R090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2693	**B27R090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipico
2694	**B27R090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
2695	**B27R090** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Tipico
2696	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2697	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
2698	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
2699	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Tipico
2700	**B27R095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2701	**B27R095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipico
2702	**B27R095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Massimo garantito
2703	**B27R095** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Tipico
2704	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2705	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
2706	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Massimo garantito
2707	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Tipico
2708	**B30G120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2709	**B30G120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Tipico
2710	**B30G120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Massimo garantito
2711	**B30G120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	Tipico
2712	**B30G130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2713	**B30G130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
2714	**B30G130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2715	**B30G130** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	Tipico
2716	**B30P090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2717	**B30P090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
2718	**B30P090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
2719	**B30P090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Tipico
2720	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2721	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
2722	**B30P095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2723	**B30P095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
2724	**B30P095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
2725	**B30P095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipico
2726	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2727	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
2728	**B30P100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2729	**B30P100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
2730	**B30P100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Massimo garantito
2731	**B30P100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipico
2732	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2733	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
2734	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Massimo garantito
2735	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipico
2736	**B30P105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2737	**B30P105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipico
2738	**B30P105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Massimo garantito
2739	**B30P105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Tipico
2740	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2741	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
2742	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2743	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Tipico
2744	**B30P120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2745	**B30P120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
2746	**B30P120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Massimo garantito
2747	**B30P120** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Tipico
2748	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2749	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Tipico
2750	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Massimo garantito
2751	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Tipico
2752	**B30R090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2753	**B30R090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipico
2754	**B30R090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Massimo garantito
2755	**B30R090** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipico
2756	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2757	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Massimo garantito
2758	**B30R095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2759	**B30R095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
2760	**B30R095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Massimo garantito
2761	**B30R095** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipico
2762	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2763	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Massimo garantito
2764	**B30R100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2765	**B30R100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
2766	**B30R100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Massimo garantito
2767	**B30R100** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipico
2768	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2769	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Tipico
2770	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2771	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipico
2772	**B30R105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2773	**B30R105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
2774	**B30R105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
2775	**B30R105** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Tipico
2776	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2777	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
2778	**B35G135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2779	**B35G135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Tipico
2780	**B35G135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	Massimo garantito
2781	**B35G135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Tipico
2782	**B35G145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2783	**B35G145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	Tipico
2784	**B35G145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	Massimo garantito
2785	**B35G145** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Tipico
2786	**B35G155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2787	**B35G155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Tipico
2788	**B35G155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	Massimo garantito
2789	**B35G155** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Tipico
2790	**B35P115** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2791	**B35P115** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Tipico
2792	**B35P115** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Massimo garantito
2793	**B35P115** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Tipico
2794	**B35P125** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
2795	**B35P125** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	Tipico
2796	**B35P125** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Massimo garantito
2797	**B35P125** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Tipico
2798	**B35P135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Valore di riferimento pubblicato

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2799	**B35P135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	Tipico
2800	**B35P135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Massimo garantito
2801	**B35P135** Baosteel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Tipico
2802	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Tipico
2803	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01276** W/kg	Tipico
2804	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0276** W/kg	Tipico
2805	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0482** W/kg	Tipico
2806	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0745** W/kg	Tipico
2807	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1060** W/kg	Tipico
2808	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1437** W/kg	Tipico
2809	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1873** W/kg	Tipico
2810	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2368** W/kg	Tipico
2811	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.293** W/kg	Tipico
2812	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.355** W/kg	Tipico
2813	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.422** W/kg	Tipico
2814	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.496** W/kg	Tipico
2815	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.577** W/kg	Tipico
2816	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Tipico
2817	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.650** W/kg	Tipico
2818	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.764** W/kg	Tipico
2819	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Massimo garantito
2820	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Tipico
2821	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.897** W/kg	Tipico
2822	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.090** W/kg	Tipico
2823	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.512** W/kg	Tipico
2824	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00419** W/kg	Tipico
2825	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00464** W/kg	Tipico
2826	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01587** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2827	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Tipico
2828	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0365** W/kg	Tipico
2829	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0349** W/kg	Tipico
2830	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0633** W/kg	Tipico
2831	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0609** W/kg	Tipico
2832	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0934** W/kg	Tipico
2833	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0969** W/kg	Tipico
2834	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1368** W/kg	Tipico
2835	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1321** W/kg	Tipico
2836	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1770** W/kg	Tipico
2837	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1831** W/kg	Tipico
2838	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.228** W/kg	Tipico
2839	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.236** W/kg	Tipico
2840	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.286** W/kg	Tipico
2841	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.296** W/kg	Tipico
2842	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.351** W/kg	Tipico
2843	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.363** W/kg	Tipico
2844	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.438** W/kg	Tipico
2845	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.423** W/kg	Tipico
2846	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.503** W/kg	Tipico
2847	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.520** W/kg	Tipico
2848	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.611** W/kg	Tipico
2849	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.591** W/kg	Tipico
2850	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.687** W/kg	Tipico
2851	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.711** W/kg	Tipico
2852	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Massimo garantito
2853	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.822** W/kg	Tipico
2854	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.796** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2855	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Tipico
2856	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.916** W/kg	Tipico
2857	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.952** W/kg	Tipico
2858	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
2859	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Tipico
2860	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.080** W/kg	Tipico
2861	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.116** W/kg	Tipico
2862	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.348** W/kg	Tipico
2863	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.383** W/kg	Tipico
2864	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.92** W/kg	Tipico
2865	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.98** W/kg	Tipico
2866	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00785** VA/kg	Tipico
2867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00844** VA/kg	Tipico
2868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0290** VA/kg	Tipico
2869	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0275** VA/kg	Tipico
2870	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0595** VA/kg	Tipico
2871	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0575** VA/kg	Tipico
2872	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0957** VA/kg	Tipico
2873	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0976** VA/kg	Tipico
2874	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1420** VA/kg	Tipico
2875	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1406** VA/kg	Tipico
2876	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1921** VA/kg	Tipico
2877	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1917** VA/kg	Tipico
2878	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.249** VA/kg	Tipico
2879	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.248** VA/kg	Tipico
2880	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.311** VA/kg	Tipico
2881	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.309** VA/kg	Tipico
2882	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.380** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2883	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Tipico
2884	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.455** VA/kg	Tipico
2885	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.451** VA/kg	Tipico
2886	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.537** VA/kg	Tipico
2887	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.531** VA/kg	Tipico
2888	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.628** VA/kg	Tipico
2889	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.621** VA/kg	Tipico
2890	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** VA/kg	Tipico
2891	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.725** VA/kg	Tipico
2892	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.840** VA/kg	Tipico
2893	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.853** VA/kg	Tipico
2894	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.005** VA/kg	Tipico
2895	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.996** VA/kg	Tipico
2896	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.168** VA/kg	Tipico
2897	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.209** VA/kg	Tipico
2898	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.576** VA/kg	Tipico
2899	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.581** VA/kg	Tipico
2900	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.82** VA/kg	Tipico
2901	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.69** VA/kg	Tipico
2902	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.43** VA/kg	Tipico
2903	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.70** VA/kg	Tipico
2904	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00385** W/kg	Tipico
2905	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01451** W/kg	Tipico
2906	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Tipico
2907	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0554** W/kg	Tipico
2908	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0852** W/kg	Tipico
2909	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1210** W/kg	Tipico
2910	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1628** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2911	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.211** W/kg	Tipico
2912	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.265** W/kg	Tipico
2913	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.325** W/kg	Tipico
2914	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.394** W/kg	Tipico
2915	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.470** W/kg	Tipico
2916	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.555** W/kg	Tipico
2917	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.648** W/kg	Tipico
2918	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
2919	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipico
2920	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Tipico
2921	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.867** W/kg	Tipico
2922	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Massimo garantito
2923	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
2924	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.017** W/kg	Tipico
2925	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.264** W/kg	Tipico
2926	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.766** W/kg	Tipico
2927	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00717** VA/kg	Tipico
2928	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0250** VA/kg	Tipico
2929	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0523** VA/kg	Tipico
2930	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0873** VA/kg	Tipico
2931	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1293** VA/kg	Tipico
2932	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1776** VA/kg	Tipico
2933	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.233** VA/kg	Tipico
2934	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** VA/kg	Tipico
2935	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.367** VA/kg	Tipico
2936	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** VA/kg	Tipico
2937	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.551** VA/kg	Tipico
2938	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.671** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2939	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.819** VA/kg	Tipico
2940	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.000** VA/kg	Tipico
2941	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.225** VA/kg	Tipico
2942	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.524** VA/kg	Tipico
2943	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.04** VA/kg	Tipico
2944	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.48** VA/kg	Tipico
2945	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.19** VA/kg	Tipico
2946	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** W/kg	Tipico
2947	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00514** W/kg	Tipico
2948	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01873** W/kg	Tipico
2949	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01938** W/kg	Tipico
2950	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0414** W/kg	Tipico
2951	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0426** W/kg	Tipico
2952	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0723** W/kg	Tipico
2953	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0739** W/kg	Tipico
2954	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1105** W/kg	Tipico
2955	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1129** W/kg	Tipico
2956	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1589** W/kg	Tipico
2957	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1558** W/kg	Tipico
2958	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.212** W/kg	Tipico
2959	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.208** W/kg	Tipico
2960	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.272** W/kg	Tipico
2961	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.267** W/kg	Tipico
2962	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.341** W/kg	Tipico
2963	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.334** W/kg	Tipico
2964	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.417** W/kg	Tipico
2965	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.409** W/kg	Tipico
2966	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.502** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2967	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.492** W/kg	Tipico
2968	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.595** W/kg	Tipico
2969	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.584** W/kg	Tipico
2970	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.686** W/kg	Tipico
2971	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.698** W/kg	Tipico
2972	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.811** W/kg	Tipico
2973	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.798** W/kg	Tipico
2974	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Massimo garantito
2975	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Tipico
2976	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Tipico
2977	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.924** W/kg	Tipico
2978	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.080** W/kg	Tipico
2979	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.064** W/kg	Tipico
2980	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Massimo garantito
2981	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.250** W/kg	Tipico
2982	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Tipico
2983	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.258** W/kg	Tipico
2984	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.523** W/kg	Tipico
2985	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.534** W/kg	Tipico
2986	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.09** W/kg	Tipico
2987	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.11** W/kg	Tipico
2988	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00853** VA/kg	Tipico
2989	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00912** VA/kg	Tipico
2990	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0319** VA/kg	Tipico
2991	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0307** VA/kg	Tipico
2992	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0645** VA/kg	Tipico
2993	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0657** VA/kg	Tipico
2994	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1071** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2995	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1079** VA/kg	Tipico
2996	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1574** VA/kg	Tipico
2997	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1569** VA/kg	Tipico
2998	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.214** VA/kg	Tipico
2999	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.212** VA/kg	Tipico
3000	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.278** VA/kg	Tipico
3001	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.273** VA/kg	Tipico
3002	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.347** VA/kg	Tipico
3003	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.341** VA/kg	Tipico
3004	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.424** VA/kg	Tipico
3005	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.414** VA/kg	Tipico
3006	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.507** VA/kg	Tipico
3007	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.495** VA/kg	Tipico
3008	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.597** VA/kg	Tipico
3009	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.583** VA/kg	Tipico
3010	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.680** VA/kg	Tipico
3011	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.697** VA/kg	Tipico
3012	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.809** VA/kg	Tipico
3013	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.791** VA/kg	Tipico
3014	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.915** VA/kg	Tipico
3015	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.937** VA/kg	Tipico
3016	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.092** VA/kg	Tipico
3017	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.069** VA/kg	Tipico
3018	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.304** VA/kg	Tipico
3019	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.268** VA/kg	Tipico
3020	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.664** VA/kg	Tipico
3021	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.665** VA/kg	Tipico
3022	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.58** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3023	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.75** VA/kg	Tipico
3024	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.02** VA/kg	Tipico
3025	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**9.82** VA/kg	Tipico
3026	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00441** W/kg	Tipico
3027	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Tipico
3028	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0370** W/kg	Tipico
3029	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0647** W/kg	Tipico
3030	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0996** W/kg	Tipico
3031	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1413** W/kg	Tipico
3032	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1900** W/kg	Tipico
3033	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.246** W/kg	Tipico
3034	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.309** W/kg	Tipico
3035	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.380** W/kg	Tipico
3036	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.459** W/kg	Tipico
3037	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.547** W/kg	Tipico
3038	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.644** W/kg	Tipico
3039	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.749** W/kg	Tipico
3040	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
3041	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.865** W/kg	Tipico
3042	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipico
3043	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.994** W/kg	Tipico
3044	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Massimo garantito
3045	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipico
3046	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.154** W/kg	Tipico
3047	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.405** W/kg	Tipico
3048	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.876** W/kg	Tipico
3049	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00683** VA/kg	Tipico
3050	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0244** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3051	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0518** VA/kg	Tipico
3052	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0874** VA/kg	Tipico
3053	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1306** VA/kg	Tipico
3054	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1808** VA/kg	Tipico
3055	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.238** VA/kg	Tipico
3056	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.303** VA/kg	Tipico
3057	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Tipico
3058	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.463** VA/kg	Tipico
3059	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.565** VA/kg	Tipico
3060	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.685** VA/kg	Tipico
3061	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.829** VA/kg	Tipico
3062	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.999** VA/kg	Tipico
3063	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.200** VA/kg	Tipico
3064	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.453** VA/kg	Tipico
3065	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.887** VA/kg	Tipico
3066	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/kg	Tipico
3067	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.15** VA/kg	Tipico
3068	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00586** W/kg	Tipico
3069	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00569** W/kg	Tipico
3070	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0214** W/kg	Tipico
3071	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0218** W/kg	Tipico
3072	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0463** W/kg	Tipico
3073	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** W/kg	Tipico
3074	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0799** W/kg	Tipico
3075	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0812** W/kg	Tipico
3076	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1232** W/kg	Tipico
3077	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1211** W/kg	Tipico
3078	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1727** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3079	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1699** W/kg	Tipico
3080	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.230** W/kg	Tipico
3081	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.226** W/kg	Tipico
3082	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.289** W/kg	Tipico
3083	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** W/kg	Tipico
3084	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.360** W/kg	Tipico
3085	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.368** W/kg	Tipico
3086	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.439** W/kg	Tipico
3087	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** W/kg	Tipico
3088	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.527** W/kg	Tipico
3089	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.540** W/kg	Tipico
3090	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.625** W/kg	Tipico
3091	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.640** W/kg	Tipico
3092	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.748** W/kg	Tipico
3093	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** W/kg	Tipico
3094	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.868** W/kg	Tipico
3095	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.849** W/kg	Tipico
3096	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Massimo garantito
3097	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.999** W/kg	Tipico
3098	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.982** W/kg	Tipico
3099	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipico
3100	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.149** W/kg	Tipico
3101	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.126** W/kg	Tipico
3102	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Massimo garantito
3103	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.31** W/kg	Tipico
3104	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.333** W/kg	Tipico
3105	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.313** W/kg	Tipico
3106	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.596** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3107	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.629** W/kg	Tipico
3108	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.22** W/kg	Tipico
3109	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.26** W/kg	Tipico
3110	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00878** VA/kg	Tipico
3111	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00946** VA/kg	Tipico
3112	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0323** VA/kg	Tipico
3113	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0311** VA/kg	Tipico
3114	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0659** VA/kg	Tipico
3115	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0647** VA/kg	Tipico
3116	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1073** VA/kg	Tipico
3117	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1083** VA/kg	Tipico
3118	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1577** VA/kg	Tipico
3119	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1584** VA/kg	Tipico
3120	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Tipico
3121	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Tipico
3122	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.279** VA/kg	Tipico
3123	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.280** VA/kg	Tipico
3124	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.352** VA/kg	Tipico
3125	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.350** VA/kg	Tipico
3126	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.429** VA/kg	Tipico
3127	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.431** VA/kg	Tipico
3128	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.518** VA/kg	Tipico
3129	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.515** VA/kg	Tipico
3130	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.609** VA/kg	Tipico
3131	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.614** VA/kg	Tipico
3132	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.720** VA/kg	Tipico
3133	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.713** VA/kg	Tipico
3134	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.830** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3135	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.837** VA/kg	Tipico
3136	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.960** VA/kg	Tipico
3137	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.972** VA/kg	Tipico
3138	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.120** VA/kg	Tipico
3139	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.134** VA/kg	Tipico
3140	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.331** VA/kg	Tipico
3141	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.351** VA/kg	Tipico
3142	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.683** VA/kg	Tipico
3143	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.706** VA/kg	Tipico
3144	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Tipico
3145	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Tipico
3146	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Tipico
3147	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Tipico
3148	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00487** W/kg	Tipico
3149	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01871** W/kg	Tipico
3150	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0413** W/kg	Tipico
3151	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0720** W/kg	Tipico
3152	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1103** W/kg	Tipico
3153	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1559** W/kg	Tipico
3154	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.209** W/kg	Tipico
3155	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** W/kg	Tipico
3156	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.337** W/kg	Tipico
3157	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.413** W/kg	Tipico
3158	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.498** W/kg	Tipico
3159	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.592** W/kg	Tipico
3160	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.696** W/kg	Tipico
3161	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.809** W/kg	Tipico
3162	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.99** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3163	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Tipico
3164	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Tipico
3165	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.079** W/kg	Tipico
3166	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Massimo garantito
3167	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Tipico
3168	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.252** W/kg	Tipico
3169	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.506** W/kg	Tipico
3170	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.02** W/kg	Tipico
3171	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00741** VA/kg	Tipico
3172	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0268** VA/kg	Tipico
3173	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0566** VA/kg	Tipico
3174	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0952** VA/kg	Tipico
3175	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1416** VA/kg	Tipico
3176	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1954** VA/kg	Tipico
3177	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.257** VA/kg	Tipico
3178	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.326** VA/kg	Tipico
3179	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.405** VA/kg	Tipico
3180	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.498** VA/kg	Tipico
3181	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.605** VA/kg	Tipico
3182	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.730** VA/kg	Tipico
3183	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.877** VA/kg	Tipico
3184	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.053** VA/kg	Tipico
3185	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.271** VA/kg	Tipico
3186	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.566** VA/kg	Tipico
3187	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.05** VA/kg	Tipico
3188	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.31** VA/kg	Tipico
3189	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.25** VA/kg	Tipico
3190	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00182** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3191	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00688** W/lb	Tipico
3192	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Tipico
3193	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Tipico
3194	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0409** W/lb	Tipico
3195	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0584** W/lb	Tipico
3196	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0788** W/lb	Tipico
3197	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Tipico
3198	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
3199	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.158** W/lb	Tipico
3200	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.191** W/lb	Tipico
3201	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** W/lb	Tipico
3202	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.269** W/lb	Tipico
3203	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.317** W/lb	Tipico
3204	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Massimo garantito
3205	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Tipico
3206	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Tipico
3207	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.451** W/lb	Tipico
3208	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.609** W/lb	Massimo garantito
3209	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Tipico
3210	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Tipico
3211	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Tipico
3212	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.00** W/lb	Tipico
3213	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** VA/lb	Tipico
3214	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0164** VA/lb	Tipico
3215	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0330** VA/lb	Tipico
3216	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** VA/lb	Tipico
3217	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0765** VA/lb	Tipico
3218	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.102** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3219	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Tipico
3220	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Tipico
3221	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.196** VA/lb	Tipico
3222	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.234** VA/lb	Tipico
3223	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.277** VA/lb	Tipico
3224	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.328** VA/lb	Tipico
3225	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.390** VA/lb	Tipico
3226	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.474** VA/lb	Tipico
3227	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** VA/lb	Tipico
3228	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.853** VA/lb	Tipico
3229	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** VA/lb	Tipico
3230	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.17** VA/lb	Tipico
3231	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.3** VA/lb	Tipico
3232	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00193** W/lb	Tipico
3233	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00716** W/lb	Tipico
3234	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0156** W/lb	Tipico
3235	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0269** W/lb	Tipico
3236	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0412** W/lb	Tipico
3237	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0585** W/lb	Tipico
3238	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0789** W/lb	Tipico
3239	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Tipico
3240	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
3241	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.159** W/lb	Tipico
3242	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.192** W/lb	Tipico
3243	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.230** W/lb	Tipico
3244	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.271** W/lb	Tipico
3245	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.320** W/lb	Tipico
3246	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3247	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Tipico
3248	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Tipico
3249	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.459** W/lb	Tipico
3250	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.620** W/lb	Massimo garantito
3251	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Tipico
3252	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Tipico
3253	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.807** W/lb	Tipico
3254	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.06** W/lb	Tipico
3255	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00426** VA/lb	Tipico
3256	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0142** VA/lb	Tipico
3257	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Tipico
3258	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Tipico
3259	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0655** VA/lb	Tipico
3260	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0879** VA/lb	Tipico
3261	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** VA/lb	Tipico
3262	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.140** VA/lb	Tipico
3263	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.171** VA/lb	Tipico
3264	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.205** VA/lb	Tipico
3265	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.243** VA/lb	Tipico
3266	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Tipico
3267	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Tipico
3268	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.416** VA/lb	Tipico
3269	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.531** VA/lb	Tipico
3270	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.749** VA/lb	Tipico
3271	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** VA/lb	Tipico
3272	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.66** VA/lb	Tipico
3273	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.5** VA/lb	Tipico
3274	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00192** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3275	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00201** W/lb	Tipico
3276	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00742** W/lb	Tipico
3277	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00762** W/lb	Tipico
3278	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0167** W/lb	Tipico
3279	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0163** W/lb	Tipico
3280	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0291** W/lb	Tipico
3281	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Tipico
3282	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0447** W/lb	Tipico
3283	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0438** W/lb	Tipico
3284	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Tipico
3285	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0636** W/lb	Tipico
3286	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0858** W/lb	Tipico
3287	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0834** W/lb	Tipico
3288	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Tipico
3289	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.111** W/lb	Tipico
3290	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.140** W/lb	Tipico
3291	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Tipico
3292	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.172** W/lb	Tipico
3293	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Tipico
3294	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Tipico
3295	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.207** W/lb	Tipico
3296	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.246** W/lb	Tipico
3297	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Tipico
3298	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Tipico
3299	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.291** W/lb	Tipico
3300	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.341** W/lb	Tipico
3301	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Tipico
3302	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.445** W/lb	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3303	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Tipico
3304	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.394** W/lb	Tipico
3305	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.402** W/lb	Tipico
3306	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.467** W/lb	Tipico
3307	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.481** W/lb	Tipico
3308	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.700** W/lb	Massimo garantito
3309	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.581** W/lb	Tipico
3310	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.585** W/lb	Tipico
3311	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.598** W/lb	Tipico
3312	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.773** W/lb	Tipico
3313	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.801** W/lb	Tipico
3314	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.03** W/lb	Tipico
3315	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.999** W/lb	Tipico
3316	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00504** VA/lb	Tipico
3317	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00560** VA/lb	Tipico
3318	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0186** VA/lb	Tipico
3319	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Tipico
3320	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0369** VA/lb	Tipico
3321	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** VA/lb	Tipico
3322	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0592** VA/lb	Tipico
3323	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0555** VA/lb	Tipico
3324	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0799** VA/lb	Tipico
3325	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0846** VA/lb	Tipico
3326	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.107** VA/lb	Tipico
3327	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Tipico
3328	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.144** VA/lb	Tipico
3329	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.137** VA/lb	Tipico
3330	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3331	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.179** VA/lb	Tipico
3332	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** VA/lb	Tipico
3333	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Tipico
3334	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.246** VA/lb	Tipico
3335	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.259** VA/lb	Tipico
3336	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.306** VA/lb	Tipico
3337	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.291** VA/lb	Tipico
3338	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.360** VA/lb	Tipico
3339	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.343** VA/lb	Tipico
3340	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.406** VA/lb	Tipico
3341	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.429** VA/lb	Tipico
3342	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.489** VA/lb	Tipico
3343	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.511** VA/lb	Tipico
3344	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.645** VA/lb	Tipico
3345	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.612** VA/lb	Tipico
3346	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.839** VA/lb	Tipico
3347	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Tipico
3348	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Tipico
3349	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** VA/lb	Tipico
3350	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.84** VA/lb	Tipico
3351	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.90** VA/lb	Tipico
3352	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.7** VA/lb	Tipico
3353	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Tipico
3354	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00202** W/lb	Tipico
3355	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00753** W/lb	Tipico
3356	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Tipico
3357	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Tipico
3358	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3359	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Tipico
3360	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0836** W/lb	Tipico
3361	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Tipico
3362	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Tipico
3363	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.167** W/lb	Tipico
3364	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.202** W/lb	Tipico
3365	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.241** W/lb	Tipico
3366	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Tipico
3367	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.335** W/lb	Tipico
3368	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.405** W/lb	Massimo garantito
3369	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Tipico
3370	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Tipico
3371	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.473** W/lb	Tipico
3372	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.610** W/lb	Massimo garantito
3373	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Tipico
3374	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Tipico
3375	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.784** W/lb	Tipico
3376	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Tipico
3377	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00493** VA/lb	Tipico
3378	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0165** VA/lb	Tipico
3379	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0332** VA/lb	Tipico
3380	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0536** VA/lb	Tipico
3381	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0772** VA/lb	Tipico
3382	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.104** VA/lb	Tipico
3383	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.133** VA/lb	Tipico
3384	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** VA/lb	Tipico
3385	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.200** VA/lb	Tipico
3386	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.240** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3387	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.284** VA/lb	Tipico
3388	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.336** VA/lb	Tipico
3389	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.399** VA/lb	Tipico
3390	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.483** VA/lb	Tipico
3391	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.610** VA/lb	Tipico
3392	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Tipico
3393	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Tipico
3394	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.92** VA/lb	Tipico
3395	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Tipico
3396	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Tipico
3397	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00735** W/lb	Tipico
3398	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0161** W/lb	Tipico
3399	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Tipico
3400	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0428** W/lb	Tipico
3401	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.061** W/lb	Tipico
3402	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0822** W/lb	Tipico
3403	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Tipico
3404	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Tipico
3405	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Tipico
3406	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Tipico
3407	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Tipico
3408	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Tipico
3409	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.333** W/lb	Tipico
3410	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.410** W/lb	Massimo garantito
3411	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Tipico
3412	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Tipico
3413	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.472** W/lb	Tipico
3414	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3415	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Tipico
3416	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Tipico
3417	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.795** W/lb	Tipico
3418	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Tipico
3419	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00414** VA/lb	Tipico
3420	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0140** VA/lb	Tipico
3421	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0281** VA/lb	Tipico
3422	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Tipico
3423	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Tipico
3424	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0890** VA/lb	Tipico
3425	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Tipico
3426	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Tipico
3427	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Tipico
3428	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.211** VA/lb	Tipico
3429	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.251** VA/lb	Tipico
3430	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.298** VA/lb	Tipico
3431	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.356** VA/lb	Tipico
3432	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.433** VA/lb	Tipico
3433	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Tipico
3434	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.774** VA/lb	Tipico
3435	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** VA/lb	Tipico
3436	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.81** VA/lb	Tipico
3437	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Tipico
3438	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Tipico
3439	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00734** W/lb	Tipico
3440	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0160** W/lb	Tipico
3441	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Tipico
3442	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0429** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3443	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0611** W/lb	Tipico
3444	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0824** W/lb	Tipico
3445	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Tipico
3446	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Tipico
3447	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Tipico
3448	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Tipico
3449	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Tipico
3450	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Tipico
3451	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Tipico
3452	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Massimo garantito
3453	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipico
3454	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipico
3455	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Tipico
3456	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.580** W/lb	Massimo garantito
3457	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Tipico
3458	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Tipico
3459	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.767** W/lb	Tipico
3460	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.01** W/lb	Tipico
3461	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00463** VA/lb	Tipico
3462	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0156** VA/lb	Tipico
3463	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0314** VA/lb	Tipico
3464	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0510** VA/lb	Tipico
3465	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0737** VA/lb	Tipico
3466	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0991** VA/lb	Tipico
3467	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.127** VA/lb	Tipico
3468	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.158** VA/lb	Tipico
3469	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.192** VA/lb	Tipico
3470	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.230** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3471	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.273** VA/lb	Tipico
3472	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.323** VA/lb	Tipico
3473	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.383** VA/lb	Tipico
3474	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.463** VA/lb	Tipico
3475	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Tipico
3476	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.803** VA/lb	Tipico
3477	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** VA/lb	Tipico
3478	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.64** VA/lb	Tipico
3479	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Tipico
3480	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00249** W/lb	Tipico
3481	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00242** W/lb	Tipico
3482	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00935** W/lb	Tipico
3483	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Tipico
3484	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Tipico
3485	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Tipico
3486	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0346** W/lb	Tipico
3487	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0347** W/lb	Tipico
3488	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Tipico
3489	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0531** W/lb	Tipico
3490	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0742** W/lb	Tipico
3491	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0748** W/lb	Tipico
3492	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.100** W/lb	Tipico
3493	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0990** W/lb	Tipico
3494	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
3495	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Tipico
3496	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Tipico
3497	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.162** W/lb	Tipico
3498	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.195** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3499	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Tipico
3500	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.239** W/lb	Tipico
3501	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.236** W/lb	Tipico
3502	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.281** W/lb	Tipico
3503	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.285** W/lb	Tipico
3504	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.333** W/lb	Tipico
3505	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.336** W/lb	Tipico
3506	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.395** W/lb	Tipico
3507	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.391** W/lb	Tipico
3508	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Massimo garantito
3509	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.460** W/lb	Tipico
3510	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.462** W/lb	Tipico
3511	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.463** W/lb	Tipico
3512	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.546** W/lb	Tipico
3513	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.550** W/lb	Tipico
3514	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Massimo garantito
3515	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.666** W/lb	Tipico
3516	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.673** W/lb	Tipico
3517	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.670** W/lb	Tipico
3518	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.845** W/lb	Tipico
3519	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.872** W/lb	Tipico
3520	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.090** W/lb	Tipico
3521	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.990** W/lb	Tipico
3522	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00524** VA/lb	Tipico
3523	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/lb	Tipico
3524	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0176** VA/lb	Tipico
3525	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0192** VA/lb	Tipico
3526	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0354** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3527	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0381** VA/lb	Tipico
3528	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0613** VA/lb	Tipico
3529	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0574** VA/lb	Tipico
3530	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Tipico
3531	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0881** VA/lb	Tipico
3532	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.118** VA/lb	Tipico
3533	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipico
3534	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Tipico
3535	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.145** VA/lb	Tipico
3536	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.181** VA/lb	Tipico
3537	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.189** VA/lb	Tipico
3538	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.221** VA/lb	Tipico
3539	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Tipico
3540	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.265** VA/lb	Tipico
3541	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Tipico
3542	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.316** VA/lb	Tipico
3543	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.329** VA/lb	Tipico
3544	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.374** VA/lb	Tipico
3545	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.389** VA/lb	Tipico
3546	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.445** VA/lb	Tipico
3547	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** VA/lb	Tipico
3548	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.553** VA/lb	Tipico
3549	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** VA/lb	Tipico
3550	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.694** VA/lb	Tipico
3551	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.669** VA/lb	Tipico
3552	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.883** VA/lb	Tipico
3553	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.901** VA/lb	Tipico
3554	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3555	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** VA/lb	Tipico
3556	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.25** VA/lb	Tipico
3557	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.52** VA/lb	Tipico
3558	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.1** VA/lb	Tipico
3559	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**20.0** VA/lb	Tipico
3560	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00256** W/lb	Tipico
3561	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00953** W/lb	Tipico
3562	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Tipico
3563	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0351** W/lb	Tipico
3564	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0532** W/lb	Tipico
3565	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0747** W/lb	Tipico
3566	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0998** W/lb	Tipico
3567	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
3568	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.161** W/lb	Tipico
3569	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Tipico
3570	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.238** W/lb	Tipico
3571	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.284** W/lb	Tipico
3572	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.335** W/lb	Tipico
3573	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.393** W/lb	Tipico
3574	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Massimo garantito
3575	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Tipico
3576	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Tipico
3577	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.551** W/lb	Tipico
3578	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Massimo garantito
3579	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Tipico
3580	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Tipico
3581	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.881** W/lb	Tipico
3582	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.11** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3583	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.0047** VA/lb	Tipico
3584	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0157** VA/lb	Tipico
3585	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0315** VA/lb	Tipico
3586	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0511** VA/lb	Tipico
3587	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0740** VA/lb	Tipico
3588	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Tipico
3589	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** VA/lb	Tipico
3590	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Tipico
3591	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.199** VA/lb	Tipico
3592	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.239** VA/lb	Tipico
3593	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.285** VA/lb	Tipico
3594	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.337** VA/lb	Tipico
3595	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.398** VA/lb	Tipico
3596	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.475** VA/lb	Tipico
3597	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.583** VA/lb	Tipico
3598	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.769** VA/lb	Tipico
3599	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Tipico
3600	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.53** VA/lb	Tipico
3601	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.4** VA/lb	Tipico
3602	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00260** W/lb	Tipico
3603	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00259** W/lb	Tipico
3604	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0101** W/lb	Tipico
3605	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0100** W/lb	Tipico
3606	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0219** W/lb	Tipico
3607	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0220** W/lb	Tipico
3608	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Tipico
3609	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Tipico
3610	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0580** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3611	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** W/lb	Tipico
3612	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0823** W/lb	Tipico
3613	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0819** W/lb	Tipico
3614	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** W/lb	Tipico
3615	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.111** W/lb	Tipico
3616	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** W/lb	Tipico
3617	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** W/lb	Tipico
3618	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.180** W/lb	Tipico
3619	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** W/lb	Tipico
3620	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.220** W/lb	Tipico
3621	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.218** W/lb	Tipico
3622	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.263** W/lb	Tipico
3623	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** W/lb	Tipico
3624	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** W/lb	Tipico
3625	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.317** W/lb	Tipico
3626	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** W/lb	Tipico
3627	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/lb	Tipico
3628	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/lb	Tipico
3629	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.438** W/lb	Tipico
3630	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Massimo garantito
3631	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Tipico
3632	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Tipico
3633	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Tipico
3634	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Tipico
3635	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.605** W/lb	Tipico
3636	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Massimo garantito
3637	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Tipico
3638	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3639	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.733** W/lb	Tipico
3640	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.930** W/lb	Tipico
3641	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.925** W/lb	Tipico
3642	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Tipico
3643	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Tipico
3644	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00496** VA/lb	Tipico
3645	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00521** VA/lb	Tipico
3646	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0174** VA/lb	Tipico
3647	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Tipico
3648	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0347** VA/lb	Tipico
3649	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0348** VA/lb	Tipico
3650	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0567** VA/lb	Tipico
3651	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0569** VA/lb	Tipico
3652	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Tipico
3653	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0827** VA/lb	Tipico
3654	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Tipico
3655	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipico
3656	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Tipico
3657	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Tipico
3658	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.185** VA/lb	Tipico
3659	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.186** VA/lb	Tipico
3660	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.228** VA/lb	Tipico
3661	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.229** VA/lb	Tipico
3662	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Tipico
3663	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.276** VA/lb	Tipico
3664	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** VA/lb	Tipico
3665	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.332** VA/lb	Tipico
3666	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3667	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Tipico
3668	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.474** VA/lb	Tipico
3669	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.476** VA/lb	Tipico
3670	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Tipico
3671	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.580** VA/lb	Tipico
3672	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.722** VA/lb	Tipico
3673	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.733** VA/lb	Tipico
3674	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.980** VA/lb	Tipico
3675	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.975** VA/lb	Tipico
3676	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.65** VA/lb	Tipico
3677	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.78** VA/lb	Tipico
3678	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.99** VA/lb	Tipico
3679	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.57** VA/lb	Tipico
3680	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.8** VA/lb	Tipico
3681	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Tipico
3682	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00281** W/lb	Tipico
3683	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0105** W/lb	Tipico
3684	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** W/lb	Tipico
3685	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0391** W/lb	Tipico
3686	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0596** W/lb	Tipico
3687	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.084** W/lb	Tipico
3688	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** W/lb	Tipico
3689	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** W/lb	Tipico
3690	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** W/lb	Tipico
3691	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.224** W/lb	Tipico
3692	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.271** W/lb	Tipico
3693	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.320** W/lb	Tipico
3694	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.377** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3695	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.440** W/lb	Tipico
3696	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Massimo garantito
3697	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Tipico
3698	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Tipico
3699	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Tipico
3700	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Massimo garantito
3701	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Tipico
3702	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Tipico
3703	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.931** W/lb	Tipico
3704	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Tipico
3705	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** VA/lb	Tipico
3706	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0147** VA/lb	Tipico
3707	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0299** VA/lb	Tipico
3708	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0494** VA/lb	Tipico
3709	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** VA/lb	Tipico
3710	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Tipico
3711	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Tipico
3712	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** VA/lb	Tipico
3713	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Tipico
3714	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.249** VA/lb	Tipico
3715	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.303** VA/lb	Tipico
3716	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.357** VA/lb	Tipico
3717	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.424** VA/lb	Tipico
3718	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.510** VA/lb	Tipico
3719	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.635** VA/lb	Tipico
3720	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.862** VA/lb	Tipico
3721	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.49** VA/lb	Tipico
3722	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.46** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3723	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Tipico
3724	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00329** W/lb	Tipico
3725	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00334** W/lb	Tipico
3726	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** W/lb	Tipico
3727	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0123** W/lb	Tipico
3728	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** W/lb	Tipico
3729	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0265** W/lb	Tipico
3730	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/lb	Tipico
3731	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0453** W/lb	Tipico
3732	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0687** W/lb	Tipico
3733	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0694** W/lb	Tipico
3734	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0973** W/lb	Tipico
3735	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0964** W/lb	Tipico
3736	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** W/lb	Tipico
3737	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
3738	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** W/lb	Tipico
3739	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** W/lb	Tipico
3740	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.207** W/lb	Tipico
3741	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.208** W/lb	Tipico
3742	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.253** W/lb	Tipico
3743	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.254** W/lb	Tipico
3744	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Tipico
3745	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Tipico
3746	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.363** W/lb	Tipico
3747	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.362** W/lb	Tipico
3748	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.427** W/lb	Tipico
3749	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.425** W/lb	Tipico
3750	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.496** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3751	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.498** W/lb	Tipico
3752	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Massimo garantito
3753	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipico
3754	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipico
3755	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.578** W/lb	Tipico
3756	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** W/lb	Tipico
3757	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.676** W/lb	Tipico
3758	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Massimo garantito
3759	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Tipico
3760	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Tipico
3761	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Tipico
3762	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.02** W/lb	Tipico
3763	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.00** W/lb	Tipico
3764	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.22** W/lb	Tipico
3765	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.19** W/lb	Tipico
3766	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00516** VA/lb	Tipico
3767	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00499** VA/lb	Tipico
3768	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0173** VA/lb	Tipico
3769	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0169** VA/lb	Tipico
3770	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** VA/lb	Tipico
3771	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0346** VA/lb	Tipico
3772	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0572** VA/lb	Tipico
3773	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0576** VA/lb	Tipico
3774	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0848** VA/lb	Tipico
3775	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** VA/lb	Tipico
3776	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Tipico
3777	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Tipico
3778	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3779	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.153** VA/lb	Tipico
3780	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Tipico
3781	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Tipico
3782	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.239** VA/lb	Tipico
3783	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.238** VA/lb	Tipico
3784	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.288** VA/lb	Tipico
3785	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.290** VA/lb	Tipico
3786	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.345** VA/lb	Tipico
3787	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.348** VA/lb	Tipico
3788	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.409** VA/lb	Tipico
3789	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.414** VA/lb	Tipico
3790	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.493** VA/lb	Tipico
3791	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.484** VA/lb	Tipico
3792	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.591** VA/lb	Tipico
3793	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Tipico
3794	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.734** VA/lb	Tipico
3795	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.699** VA/lb	Tipico
3796	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.904** VA/lb	Tipico
3797	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.965** VA/lb	Tipico
3798	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.71** VA/lb	Tipico
3799	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Tipico
3800	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.13** VA/lb	Tipico
3801	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**5.01** VA/lb	Tipico
3802	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Tipico
3803	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.2** VA/lb	Tipico
3804	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00343** W/lb	Tipico
3805	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0129** W/lb	Tipico
3806	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3807	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0470** W/lb	Tipico
3808	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0709** W/lb	Tipico
3809	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0994** W/lb	Tipico
3810	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.132** W/lb	Tipico
3811	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** W/lb	Tipico
3812	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.212** W/lb	Tipico
3813	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.258** W/lb	Tipico
3814	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.310** W/lb	Tipico
3815	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.368** W/lb	Tipico
3816	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.431** W/lb	Tipico
3817	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.501** W/lb	Tipico
3818	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Massimo garantito
3819	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipico
3820	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipico
3821	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.677** W/lb	Tipico
3822	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Massimo garantito
3823	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Tipico
3824	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Tipico
3825	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.010** W/lb	Tipico
3826	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.24** W/lb	Tipico
3827	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00471** VA/lb	Tipico
3828	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0161** VA/lb	Tipico
3829	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0331** VA/lb	Tipico
3830	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0549** VA/lb	Tipico
3831	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** VA/lb	Tipico
3832	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipico
3833	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Tipico
3834	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.187** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3835	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Tipico
3836	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.279** VA/lb	Tipico
3837	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.334** VA/lb	Tipico
3838	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** VA/lb	Tipico
3839	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.465** VA/lb	Tipico
3840	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.549** VA/lb	Tipico
3841	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.661** VA/lb	Tipico
3842	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.842** VA/lb	Tipico
3843	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** VA/lb	Tipico
3844	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.70** VA/lb	Tipico
3845	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.6** VA/lb	Tipico
3846	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00358** W/kg	Tipico
3847	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01359** W/kg	Tipico
3848	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** W/kg	Tipico
3849	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0527** W/kg	Tipico
3850	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** W/kg	Tipico
3851	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1152** W/kg	Tipico
3852	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1546** W/kg	Tipico
3853	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1997** W/kg	Tipico
3854	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2510** W/kg	Tipico
3855	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.309** W/kg	Tipico
3856	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.373** W/kg	Tipico
3857	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.445** W/kg	Tipico
3858	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.525** W/kg	Tipico
3859	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.613** W/kg	Tipico
3860	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Tipico
3861	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.711** W/kg	Tipico
3862	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.819** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3863	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Massimo garantito
3864	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Tipico
3865	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.961** W/kg	Tipico
3866	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.165** W/kg	Tipico
3867	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.594** W/kg	Tipico
3868	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Tipico
3869	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01620** W/kg	Tipico
3870	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0356** W/kg	Tipico
3871	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0624** W/kg	Tipico
3872	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0958** W/kg	Tipico
3873	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1358** W/kg	Tipico
3874	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1825** W/kg	Tipico
3875	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.2360** W/kg	Tipico
3876	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2970** W/kg	Tipico
3877	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.365** W/kg	Tipico
3878	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.441** W/kg	Tipico
3879	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.525** W/kg	Tipico
3880	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.616** W/kg	Tipico
3881	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.715** W/kg	Tipico
3882	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
3883	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.825** W/kg	Tipico
3884	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.945** W/kg	Tipico
3885	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Massimo garantito
3886	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Tipico
3887	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.099** W/kg	Tipico
3888	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.323** W/kg	Tipico
3889	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.773** W/kg	Tipico
3890	**23JG110** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3891	**23JG110** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
3892	**23JG110** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipico
3893	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipico
3894	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
3895	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Tipico
3896	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Tipico
3897	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
3898	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Tipico
3899	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipico
3900	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
3901	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Tipico
3902	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipico
3903	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
3904	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
3905	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipico
3906	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Massimo garantito
3907	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipico
3908	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipico
3909	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Massimo garantito
3910	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Tipico
3911	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipico
3912	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
3913	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Tipico
3914	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipico
3915	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
3916	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipico
3917	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Tipico
3918	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3919	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
3920	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipico
3921	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Massimo garantito
3922	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
3923	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipico
3924	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Massimo garantito
3925	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipico
3926	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipico
3927	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Massimo garantito
3928	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Tipico
3929	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipico
3930	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Massimo garantito
3931	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
3932	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipico
3933	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
3934	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipico
3935	**27JG120** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
3936	**27JG120** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Massimo garantito
3937	**27JG120** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Tipico
3938	**27JG130** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
3939	**27JG130** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Massimo garantito
3940	**27JG130** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Tipico
3941	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
3942	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
3943	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipico
3944	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
3945	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
3946	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3947	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Tipico
3948	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
3949	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipico
3950	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipico
3951	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
3952	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipico
3953	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Tipico
3954	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
3955	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipico
3956	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipico
3957	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Massimo garantito
3958	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Tipico
3959	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
3960	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Massimo garantito
3961	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipico
3962	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipico
3963	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Massimo garantito
3964	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
3965	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Tipico
3966	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
3967	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Tipico
3968	**30JG120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Tipico
3969	**30JG120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Massimo garantito
3970	**30JG120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Tipico
3971	**30JG130** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Tipico
3972	**30JG130** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Massimo garantito
3973	**30JG130** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Tipico
3974	**30JG140** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
3975	**30JG140** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	Massimo garantito
3976	**30JG140** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Tipico
3977	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
3978	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Massimo garantito
3979	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Tipico
3980	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
3981	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
3982	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Tipico
3983	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Tipico
3984	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Massimo garantito
3985	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Tipico
3986	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
3987	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Massimo garantito
3988	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipico
3989	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Tipico
3990	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
3991	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Tipico
3992	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipico
3993	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Massimo garantito
3994	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipico
3995	**35JG135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	Tipico
3996	**35JG135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Massimo garantito
3997	**35JG135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Tipico
3998	**35JG145** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Tipico
3999	**35JG145** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Massimo garantito
4000	**35JG145** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	Tipico
4001	**35JG155** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Tipico
4002	**35JG155** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4003	**35JG155** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Tipico
4004	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Tipico
4005	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Massimo garantito
4006	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Tipico
4007	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipico
4008	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Massimo garantito
4009	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Tipico
4010	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Tipico
4011	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Massimo garantito
4012	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Tipico
4013	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Tipico
4014	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Massimo garantito
4015	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Tipico
4016	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Tipico
4017	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Massimo garantito
4018	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Tipico
4019	**M-0H** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Massimo garantito
4020	**M-0H** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipico
4021	**M-0H** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
4022	**M-0H** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipico
4023	**M-0H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Massimo garantito
4024	**M-0H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipico
4025	**M-0H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Massimo garantito
4026	**M-0H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Tipico
4027	**M-0H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Massimo garantito
4028	**M-0H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipico
4029	**M-0H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Massimo garantito
4030	**M-0H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4031	**M-1H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Massimo garantito
4032	**M-1H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Tipico
4033	**M-1H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	Massimo garantito
4034	**M-1H** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Tipico
4035	**M-1H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Massimo garantito
4036	**M-1H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipico
4037	**M-1H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
4038	**M-1H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Tipico
4039	**M-1H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
4040	**M-1H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Tipico
4041	**M-1H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Massimo garantito
4042	**M-1H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Tipico
4043	**M-2H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Massimo garantito
4044	**M-2H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Tipico
4045	**M-2H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Massimo garantito
4046	**M-2H** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Tipico
4047	**M-2H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
4048	**M-2H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Tipico
4049	**M-2H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Massimo garantito
4050	**M-2H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Tipico
4051	**M-3** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Massimo garantito
4052	**M-3** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipico
4053	**M-3** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Massimo garantito
4054	**M-3** JFE Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipico
4055	**M-3** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Massimo garantito
4056	**M-3** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Tipico
4057	**M-3** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Massimo garantito
4058	**M-3** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4059	**M-3H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Massimo garantito
4060	**M-3H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipico
4061	**M-3H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Massimo garantito
4062	**M-3H** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Tipico
4063	**M-4** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Massimo garantito
4064	**M-4** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Tipico
4065	**M-4** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Massimo garantito
4066	**M-4** JFE Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Tipico
4067	**M-4** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
4068	**M-4** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Tipico
4069	**M-4** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	Massimo garantito
4070	**M-4** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Tipico
4071	**M-5** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Massimo garantito
4072	**M-5** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipico
4073	**M-5** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	Massimo garantito
4074	**M-5** JFE Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Tipico
4075	**M-5** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Massimo garantito
4076	**M-5** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Tipico
4077	**M-5** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Massimo garantito
4078	**M-5** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	Tipico
4079	**M-6** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	Massimo garantito
4080	**M-6** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Tipico
4081	**M-6** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	Massimo garantito
4082	**M-6** JFE Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Tipico
4083	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Tipico
4084	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Tipico
4085	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Tipico
4086	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4087	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Tipico
4088	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Tipico
4089	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Tipico
4090	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipico
4091	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipico
4092	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Tipico
4093	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Tipico
4094	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Tipico
4095	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipico
4096	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Tipico
4097	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Tipico
4098	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Tipico
4099	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Tipico
4100	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipico
4101	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Tipico
4102	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Tipico
4103	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Tipico
4104	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Tipico
4105	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipico
4106	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
4107	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipico
4108	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Tipico
4109	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Tipico
4110	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Tipico
4111	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Tipico
4112	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Tipico
4113	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipico
4114	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4115	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipico
4116	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Tipico
4117	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Tipico
4118	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Tipico
4119	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Tipico
4120	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Tipico
4121	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Tipico
4122	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Tipico
4123	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
4124	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipico
4125	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Tipico
4126	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Tipico
4127	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Tipico
4128	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.56** W/kg	Tipico
4129	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Tipico
4130	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Tipico
4131	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Tipico
4132	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Tipico
4133	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Tipico
4134	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipico
4135	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Tipico
4136	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Tipico
4137	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipico
4138	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Tipico
4139	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Tipico
4140	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Tipico
4141	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Tipico
4142	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4143	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Tipico
4144	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Tipico
4145	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Tipico
4146	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.60** W/kg	Tipico
4147	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.19** W/kg	Tipico
4148	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.70** W/kg	Tipico
4149	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Tipico
4150	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Tipico
4151	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipico
4152	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Tipico
4153	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Tipico
4154	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Tipico
4155	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Tipico
4156	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Tipico
4157	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Tipico
4158	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Tipico
4159	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.24** W/kg	Tipico
4160	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.74** W/kg	Tipico
4161	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Tipico
4162	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.81** W/kg	Tipico
4163	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Tipico
4164	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Tipico
4165	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Tipico
4166	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** W/kg	Tipico
4167	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Tipico
4168	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** W/kg	Tipico
4169	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.21** W/kg	Tipico
4170	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.62** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4171	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Tipico
4172	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.69** W/kg	Tipico
4173	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Tipico
4174	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipico
4175	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Tipico
4176	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Tipico
4177	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipico
4178	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Tipico
4179	**M-1** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Tipico
4180	**M-1** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Tipico
4181	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipico
4182	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Tipico
4183	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
4184	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Tipico
4185	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.13** W/kg	Tipico
4186	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Tipico
4187	**M-2** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Tipico
4188	**M-2** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Tipico
4189	**M-3** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipico
4190	**M-3** Nippon Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** W/kg	Tipico
4191	**M-3** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Tipico
4192	**M-3** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Tipico
4193	**M-3** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Tipico
4194	**M-3** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.54** W/kg	Tipico
4195	**M-4** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Tipico
4196	**M-4** Nippon Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Tipico
4197	**M-4** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Tipico
4198	**M-4** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4199	**M-5** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.17** W/kg	Tipico
4200	**M-5** Nippon Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.68** W/kg	Tipico
4201	**M-5** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Tipico
4202	**M-5** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.76** W/kg	Tipico
4203	**M-6** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.32** W/kg	Tipico
4204	**M-6** Nippon Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Tipico
4205	**23PH085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Tipico
4206	**23PH085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Massimo garantito
4207	**23PH085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Tipico
4208	**23PH090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Tipico
4209	**23PH090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Massimo garantito
4210	**23PH090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Tipico
4211	**23PH095** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipico
4212	**23PH095** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Massimo garantito
4213	**23PH095** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Tipico
4214	**23PHD080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipico
4215	**23PHD080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Massimo garantito
4216	**23PHD080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
4217	**23PHD085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Tipico
4218	**23PHD085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Massimo garantito
4219	**23PHD085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Tipico
4220	**23PHD090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Tipico
4221	**23PHD090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
4222	**23PHD090** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Tipico
4223	**23PHE080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipico
4224	**23PHE080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Massimo garantito
4225	**23PHE080** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Tipico
4226	**23PHE085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4227	**23PHE085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Massimo garantito
4228	**23PHE085** POSCO	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Tipico
4229	**27PG130** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Tipico
4230	**27PG130** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.67** W/kg	Massimo garantito
4231	**27PG130** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Tipico
4232	**27PH095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Tipico
4233	**27PH095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Massimo garantito
4234	**27PH095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Tipico
4235	**27PH100** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Tipico
4236	**27PH100** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Massimo garantito
4237	**27PH100** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Tipico
4238	**27PHD085** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
4239	**27PHD085** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Massimo garantito
4240	**27PHD085** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Tipico
4241	**27PHD090** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipico
4242	**27PHD090** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Massimo garantito
4243	**27PHD090** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Tipico
4244	**27PHD095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipico
4245	**27PHD095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Massimo garantito
4246	**27PHD095** POSCO	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Tipico
4247	**30PG120** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Tipico
4248	**30PG120** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.63** W/kg	Massimo garantito
4249	**30PG120** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** W/kg	Tipico
4250	**30PG130** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Tipico
4251	**30PG130** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.73** W/kg	Massimo garantito
4252	**30PG130** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Tipico
4253	**30PH100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipico
4254	**30PH100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4255	**30PH100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Tipico
4256	**30PH105** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Tipico
4257	**30PH105** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Massimo garantito
4258	**30PH105** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Tipico
4259	**30PHD095** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Tipico
4260	**30PHD095** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Massimo garantito
4261	**30PHD095** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Tipico
4262	**30PHD100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Tipico
4263	**30PHD100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** W/kg	Massimo garantito
4264	**30PHD100** POSCO	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Tipico
4265	**35PG145** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Tipico
4266	**35PG145** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.03** W/kg	Massimo garantito
4267	**35PG145** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.80** W/kg	Tipico
4268	**35PG155** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Tipico
4269	**35PG155** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.07** W/kg	Massimo garantito
4270	**35PG155** POSCO	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.89** W/kg	Tipico
4271	**15SQH085** Shougang	0.15	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4272	**15SQH085** Shougang	0.15	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
4273	**18SQG075** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4274	**18SQG075** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.96** W/kg	Tipico
4275	**18SQG080** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.76** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4276	**18SQG080** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.02** W/kg	Tipico
4277	**18SQG085** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.79** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4278	**18SQG085** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.08** W/kg	Tipico
4279	**18SQG090** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4280	**18SQG090** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.19** W/kg	Tipico
4281	**18SQGD060** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.58** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4282	**18SQGD060** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4283	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.58** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4284	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Tipico
4285	**18SQGD065** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.62** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4286	**18SQGD065** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
4287	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.62** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4288	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
4289	**18SQGD070** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.65** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4290	**18SQGD070** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Tipico
4291	**18SQGD075** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.67** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4292	**18SQGD075** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Tipico
4293	**18SQH085** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.79** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4294	**18SQH085** Shougang	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.08** W/kg	Tipico
4295	**20SQG075** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4296	**20SQG075** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.96** W/kg	Tipico
4297	**20SQG080** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4298	**20SQG080** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.03** W/kg	Tipico
4299	**20SQG085** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.8** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4300	**20SQG085** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.08** W/kg	Tipico
4301	**20SQG090** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.82** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4302	**20SQG090** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Tipico
4303	**20SQG095** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4304	**20SQG095** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.19** W/kg	Tipico
4305	**20SQGD060** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.59** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4306	**20SQGD060** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Tipico
4307	**20SQGD065** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.63** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4308	**20SQGD065** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Tipico
4309	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.63** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4310	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4311	**20SQGD070** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.66** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4312	**20SQGD070** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.89** W/kg	Tipico
4313	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.66** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4314	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.89** W/kg	Tipico
4315	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.66** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4316	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.89** W/kg	Tipico
4317	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.66** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4318	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.89** W/kg	Tipico
4319	**20SQGD075** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.69** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4320	**20SQGD075** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Tipico
4321	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.69** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4322	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Tipico
4323	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.69** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4324	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Tipico
4325	**20SQGD080** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.72** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4326	**20SQGD080** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Tipico
4327	**20SQH085** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.8** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4328	**20SQH085** Shougang	0.20	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.08** W/kg	Tipico
4329	**23SQG080** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.79** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4330	**23SQG080** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Tipico
4331	**23SQG085** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.81** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4332	**23SQG085** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.09** W/kg	Tipico
4333	**23SQG090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4334	**23SQG090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Tipico
4335	**23SQG095** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.86** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4336	**23SQG095** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.16** W/kg	Tipico
4337	**23SQG100** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.88** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4338	**23SQG100** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.21** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4339	**23SQGD070** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.71** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4340	**23SQGD070** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Tipico
4341	**23SQGD075** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.73** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4342	**23SQGD075** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.97** W/kg	Tipico
4343	**23SQGD080** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4344	**23SQGD080** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.01** W/kg	Tipico
4345	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4346	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.01** W/kg	Tipico
4347	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4348	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.01** W/kg	Tipico
4349	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.76** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4350	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.02** W/kg	Tipico
4351	**23SQGD085** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4352	**23SQGD085** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Tipico
4353	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4354	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Tipico
4355	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4356	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Tipico
4357	**23SQGD090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.81** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4358	**23SQGD090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.11** W/kg	Tipico
4359	**23SQH090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4360	**23SQH090** Shougang	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Tipico
4361	**27SQG090** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.88** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4362	**27SQG090** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.18** W/kg	Tipico
4363	**27SQG095** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.91** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4364	**27SQG095** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.22** W/kg	Tipico
4365	**27SQG100** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.91** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4366	**27SQG100** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.23** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4367	**27SQG110** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4368	**27SQG110** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.27** W/kg	Tipico
4369	**27SQGD080** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4370	**27SQGD080** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.06** W/kg	Tipico
4371	**27SQGD085** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.82** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4372	**27SQGD085** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Tipico
4373	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.82** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4374	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Tipico
4375	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.82** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4376	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Tipico
4377	**27SQGD090** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4378	**27SQGD090** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Tipico
4379	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4380	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Tipico
4381	**27SQGD095** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.87** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4382	**27SQGD095** Shougang	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.16** W/kg	Tipico
4383	**30SQG095** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.96** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4384	**30SQG095** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.26** W/kg	Tipico
4385	**30SQG100** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.98** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4386	**30SQG100** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.29** W/kg	Tipico
4387	**30SQG105** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4388	**30SQG105** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.30** W/kg	Tipico
4389	**30SQG120** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4390	**30SQG120** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.36** W/kg	Tipico
4391	**30SQGD090** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4392	**30SQGD090** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.19** W/kg	Tipico
4393	**30SQGD095** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.92** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4394	**30SQGD095** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.22** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4395	**30SQGD100** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4396	**30SQGD100** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.23** W/kg	Tipico
4397	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4398	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.23** W/kg	Tipico
4399	**30SQGD105** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.97** W/kg	Valore di riferimento pubblicato
4400	**30SQGD105** Shougang	0.30	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.28** W/kg	Tipico
4401	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.36** W/lb	Massimo garantito
4402	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Tipico
4403	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.54** W/lb	Massimo garantito
4404	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.16** W/kg	Tipico
4405	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.37** W/lb	Massimo garantito
4406	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.81** W/kg	Tipico
4407	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.57** W/lb	Massimo garantito
4408	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.21** W/kg	Tipico
4409	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.39** W/lb	Massimo garantito
4410	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Tipico
4411	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.59** W/lb	Massimo garantito
4412	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.27** W/kg	Tipico
4413	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.42** W/lb	Massimo garantito
4414	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.94** W/kg	Tipico
4415	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.62** W/lb	Massimo garantito
4416	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.34** W/kg	Tipico
4417	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.44** W/lb	Massimo garantito
4418	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.98** W/kg	Tipico
4419	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.64** W/lb	Massimo garantito
4420	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.37** W/kg	Tipico
4421	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.94** W/kg	Tipico
4422	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.63** W/lb	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4423	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.39** W/kg	Tipico
4424	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.45** W/lb	Massimo garantito
4425	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Tipico
4426	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.65** W/lb	Massimo garantito
4427	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.39** W/kg	Tipico
4428	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Tipico
4429	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.64** W/lb	Massimo garantito
4430	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.39** W/kg	Tipico
4431	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Tipico
4432	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.50** W/kg	Tipico
4433	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.97** W/kg	Tipico
4434	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.67** W/lb	Massimo garantito
4435	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.48** W/kg	Tipico
4436	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.01** W/kg	Tipico
4437	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.71** W/lb	Massimo garantito
4438	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.53** W/kg	Tipico
4439	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
4440	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.72** W/lb	Massimo garantito
4441	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.55** W/kg	Tipico
4442	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
4443	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.60** W/kg	Tipico
4444	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.08** W/kg	Tipico
4445	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.74** W/lb	Massimo garantito
4446	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.61** W/kg	Tipico
4447	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.19** W/kg	Tipico
4448	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.75** W/lb	Massimo garantito
4449	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.64** W/kg	Tipico
4450	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.23** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4451	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.81** W/lb	Massimo garantito
4452	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.76** W/kg	Tipico
4453	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.34** W/lb	Massimo garantito
4454	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.76** W/kg	Tipico
4455	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.48** W/lb	Massimo garantito
4456	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.02** W/kg	Tipico
4457	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.35** W/lb	Massimo garantito
4458	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Tipico
4459	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.51** W/lb	Massimo garantito
4460	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.08** W/kg	Tipico
4461	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.36** W/lb	Massimo garantito
4462	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Tipico
4463	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.54** W/lb	Massimo garantito
4464	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.15** W/kg	Tipico
4465	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.37** W/lb	Massimo garantito
4466	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.79** W/kg	Tipico
4467	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.58** W/lb	Massimo garantito
4468	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.23** W/kg	Tipico
4469	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.39** W/lb	Massimo garantito
4470	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Tipico
4471	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.60** W/lb	Massimo garantito
4472	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.28** W/kg	Tipico
4473	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.45** W/lb	Massimo garantito
4474	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Tipico
4475	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.65** W/lb	Massimo garantito
4476	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.38** W/kg	Tipico
4477	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4478	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Massimo garantito
4479	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Massimo garantito
4480	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.19** W/kg	Massimo garantito
4481	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.25** W/kg	Massimo garantito
4482	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito
4483	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.45** W/kg	Massimo garantito
4484	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.19** W/kg	Massimo garantito
4485	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.25** W/kg	Massimo garantito
4486	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.38** W/kg	Massimo garantito
4487	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.46** W/kg	Massimo garantito
4488	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.58** W/kg	Massimo garantito
4489	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.51** W/kg	Massimo garantito
4490	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.64** W/kg	Massimo garantito
4491	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.77** W/kg	Massimo garantito
4492	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.92** W/kg	Massimo garantito
4493	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.92** W/kg	Massimo garantito
4494	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Massimo garantito
4495	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Massimo garantito
4496	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.03** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4497	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
4498	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Massimo garantito
4499	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Massimo garantito
4500	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.18** W/kg	Massimo garantito
4501	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.18** W/kg	Massimo garantito
4502	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.25** W/kg	Massimo garantito
4503	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito
4504	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito
4505	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.32** W/kg	Massimo garantito
4506	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.38** W/kg	Massimo garantito
4507	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.45** W/kg	Massimo garantito
4508	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.45** W/kg	Massimo garantito
4509	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.64** W/kg	Massimo garantito

Altre proprietà

Frequenza non indicata separatamente

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4510	**H100-27** Aperam	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4511	**H100-30** Aperam	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4512	**H105-30** Aperam	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4513	**H110-27** Aperam	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4514	**H110-30** Aperam	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4515	**H120-30** Aperam	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4516	**L080-23** Aperam	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
4517	**L085-23** Aperam	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
4518	**L085-27** Aperam	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
4519	**L090-23** Aperam	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
4520	**L090-27** Aperam	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
4521	**L095-27** Aperam	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
4522	**L100-27** Aperam	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
4523	**R120-27** Aperam	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
4524	**R130-27** Aperam	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
4525	**R130-30** Aperam	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
4526	**R140-30** Aperam	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
4527	**18QG080** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4528	**18QG085** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4529	**18QG095** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4530	**18RK065** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4531	**18RK070** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4532	**18RK075** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
4533	**18RK085** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
4534	**20QG080** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4535	**20QG085** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4536	**20QG095** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4537	**20RK070** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4538	**20RK075** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4539	**20RK085** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4540	**23Q110** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
4541	**23QG085** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4542	**23QG090** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4543	**23QG095** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4544	**23QG100** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4545	**23RK075** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4546	**23RK080** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4547	**23RK085** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4548	**23RK090** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4549	**23RK100** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4550	**27Q120** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
4551	**27QG090** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4552	**27QG095** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4553	**27QG100** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4554	**27QG120** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4555	**27RK085** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4556	**27RK090** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4557	**27RK095** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4558	**27RK100** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4559	**30Q120** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4560	**30Q130** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
4561	**30QG100** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4562	**30QG105** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4563	**30QG120** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4564	**30RK095** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4565	**30RK100** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4566	**30RK105** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4567	**35Q145** Baosteel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
4568	**35Q155** Baosteel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Tipico
4569	**35QG135** Baosteel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4570	**B18HS065** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4571	**B18HS065** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4572	**B18HS065** Baosteel	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4573	**B18HS070** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4574	**B18HS070** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4575	**B18HS070** Baosteel	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4576	**B18HS075** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4577	**B18HS075** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4578	**B18HS075** Baosteel	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4579	**B18P070** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4580	**B18P070** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4581	**B18P070** Baosteel	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4582	**B18P075** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4583	**B18P075** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4584	**B18P075** Baosteel	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4585	**B18P080** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4586	**B18P080** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4587	**B18P080** Baosteel	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4588	**B18P085** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4589	**B18P085** Baosteel	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4590	**B18R055** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4591	**B18R055** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4592	**B18R055** Baosteel	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4593	**B18R060** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4594	**B18R060** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4595	**B18R060** Baosteel	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4596	**B18R065** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4597	**B18R065** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4598	**B18R065** Baosteel	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4599	**B18R070** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4600	**B18R070** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4601	**B18R070** Baosteel	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4602	**B18R075** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4603	**B18R075** Baosteel	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
4604	**B18R075** Baosteel	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4605	**B20HS065** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4606	**B20HS065** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4607	**B20HS065** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4608	**B20HS070** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4609	**B20HS070** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4610	**B20HS070** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4611	**B20HS075** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4612	**B20HS075** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4613	**B20HS075** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4614	**B20HS080** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4615	**B20HS080** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4616	**B20HS080** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4617	**B20HS085** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4618	**B20HS085** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4619	**B20HS085** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4620	**B20P075** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4621	**B20P075** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4622	**B20P075** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4623	**B20P080** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4624	**B20P080** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4625	**B20P080** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4626	**B20P085** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4627	**B20P085** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4628	**B20P085** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4629	**B20PD080** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4630	**B20PD080** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4631	**B20R060** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4632	**B20R060** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4633	**B20R060** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4634	**B20R065** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4635	**B20R065** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4636	**B20R065** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4637	**B20R070** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4638	**B20R070** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4639	**B20R070** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4640	**B20R075** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4641	**B20R075** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4642	**B20R075** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4643	**B20R080** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4644	**B20R080** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4645	**B20R080** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4646	**B20R085** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4647	**B20R085** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.950** adimensionale	Minimo garantito
4648	**B20RD065** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4649	**B20RD065** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4650	**B20RD070** Baosteel	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4651	**B20RD070** Baosteel	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4652	**B23G110** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
4653	**B23G110** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4654	**B23G110** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4655	**B23HS070** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4656	**B23HS070** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4657	**B23HS070** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4658	**B23HS075** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4659	**B23HS075** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4660	**B23HS075** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4661	**B23HS080** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4662	**B23HS080** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4663	**B23HS080** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4664	**B23HS085** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4665	**B23HS085** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4666	**B23HS085** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4667	**B23HS090** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4668	**B23HS090** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4669	**B23HS090** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4670	**B23P080** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4671	**B23P080** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4672	**B23P080** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4673	**B23P085** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4674	**B23P085** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4675	**B23P085** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4676	**B23P090** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4677	**B23P090** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4678	**B23P090** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4679	**B23P095** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4680	**B23P095** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4681	**B23P095** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4682	**B23P100** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4683	**B23P100** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4684	**B23P100** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4685	**B23PD085** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4686	**B23PD085** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4687	**B23PD090** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4688	**B23PD090** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4689	**B23R070** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4690	**B23R070** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4691	**B23R070** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4692	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4693	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4694	**B23R075** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4695	**B23R075** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4696	**B23R075** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4697	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4698	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4699	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4700	**B23R080** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4701	**B23R080** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4702	**B23R080** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4703	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4704	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4705	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4706	**B23R085** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4707	**B23R085** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4708	**B23R085** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4709	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4710	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4711	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4712	**B23R090** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4713	**B23R090** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4714	**B23R090** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4715	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4716	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
4717	**B23RD070** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4718	**B23RD070** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4719	**B23RD075** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4720	**B23RD075** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4721	**B23RD075** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4722	**B23RD075** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.97** adimensionale	Tipico
4723	**B23RD080** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4724	**B23RD080** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4725	**B23RD080** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4726	**B23RD080** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.97** adimensionale	Tipico
4727	**B23RD085** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4728	**B23RD085** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4729	**B23RD085** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4730	**B23RD085** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.97** adimensionale	Tipico
4731	**B23RD090** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4732	**B23RD090** Baosteel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4733	**B23RD090** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4734	**B23RD090** Baosteel	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.97** adimensionale	Tipico
4735	**B27G120** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
4736	**B27G120** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4737	**B27G120** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4738	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4739	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4740	**B27P085** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4741	**B27P085** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4742	**B27P085** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4743	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4744	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4745	**B27P090** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4746	**B27P090** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4747	**B27P090** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4748	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4749	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4750	**B27P095** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4751	**B27P095** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4752	**B27P095** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4753	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4754	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4755	**B27P100** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4756	**B27P100** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4757	**B27P100** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4758	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4759	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4760	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4761	**B27P110** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4762	**B27P110** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4763	**B27P110** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4764	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4765	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4766	**B27P120** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4767	**B27P120** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4768	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4769	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4770	**B27R080** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4771	**B27R080** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4772	**B27R080** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4773	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4774	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4775	**B27R085** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4776	**B27R085** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4777	**B27R085** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4778	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4779	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4780	**B27R090** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4781	**B27R090** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4782	**B27R090** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4783	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4784	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4785	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4786	**B27R095** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4787	**B27R095** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4788	**B27R095** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4789	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4790	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4791	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
4792	**B30G120** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimo garantito
4793	**B30G120** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4794	**B30G120** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4795	**B30G130** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4796	**B30G130** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
4797	**B30G130** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4798	**B30P090** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4799	**B30P090** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4800	**B30P090** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4801	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4802	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4803	**B30P095** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4804	**B30P095** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4805	**B30P095** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4806	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4807	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4808	**B30P100** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4809	**B30P100** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4810	**B30P100** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4811	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4812	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4813	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4814	**B30P105** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4815	**B30P105** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4816	**B30P105** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4817	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4818	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4819	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4820	**B30P120** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4821	**B30P120** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4822	**B30P120** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4823	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4824	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4825	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4826	**B30R090** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4827	**B30R090** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4828	**B30R090** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4829	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4830	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4831	**B30R095** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4832	**B30R095** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4833	**B30R095** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4834	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4835	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4836	**B30R100** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4837	**B30R100** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4838	**B30R100** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4839	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4840	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4841	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4842	**B30R105** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4843	**B30R105** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4844	**B30R105** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4845	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4846	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4847	**B35G135** Baosteel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimo garantito
4848	**B35G135** Baosteel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4849	**B35G135** Baosteel	0.35	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4850	**B35G145** Baosteel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimo garantito
4851	**B35G145** Baosteel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4852	**B35G145** Baosteel	0.35	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4853	**B35G155** Baosteel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
4854	**B35G155** Baosteel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4855	**B35G155** Baosteel	0.35	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4856	**B35P115** Baosteel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4857	**B35P115** Baosteel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4858	**B35P115** Baosteel	0.35	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4859	**B35P125** Baosteel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4860	**B35P125** Baosteel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4861	**B35P125** Baosteel	0.35	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4862	**B35P135** Baosteel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
4863	**B35P135** Baosteel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4864	**B35P135** Baosteel	0.35	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Minimo garantito
4865	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
4866	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
4867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.880** T	Minimo garantito
4868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.917** T	Tipico
4869	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.880** T	Minimo garantito
4870	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.916** T	Tipico
4871	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.880** T	Minimo garantito
4872	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.918** T	Tipico
4873	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.880** T	Minimo garantito
4874	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.918** T	Tipico
4875	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.890** T	Minimo garantito
4876	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.920** T	Tipico
4877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.880** T	Minimo garantito
4878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.917** T	Tipico
4879	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4880	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipico
4881	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimo garantito
4882	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipico
4883	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimo garantito
4884	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipico
4885	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimo garantito
4886	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipico
4887	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimo garantito
4888	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipico
4889	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimo garantito
4890	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipico
4891	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Minimo garantito
4892	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Tipico
4893	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Minimo garantito
4894	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Tipico
4895	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
4896	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4897	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
4898	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4899	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.76** T	Tipico
4900	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
4901	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipico
4902	**23JG110** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.92** T	Tipico
4903	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.81** T	Tipico
4904	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
4905	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4906	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
4907	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.81** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4908	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
4909	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4910	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
4911	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.81** T	Tipico
4912	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
4913	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4914	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
4915	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.85** T	Tipico
4916	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
4917	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
4918	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
4919	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.84** T	Tipico
4920	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
4921	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4922	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
4923	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipico
4924	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4925	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipico
4926	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipico
4927	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipico
4928	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4929	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4930	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipico
4931	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipico
4932	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4933	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4934	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipico
4935	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.84** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4936	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
4937	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4938	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
4939	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.83** T	Tipico
4940	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
4941	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4942	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
4943	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.82** T	Tipico
4944	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
4945	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4946	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
4947	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipico
4948	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4949	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipico
4950	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipico
4951	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipico
4952	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4953	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4954	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipico
4955	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipico
4956	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4957	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
4958	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipico
4959	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.76** T	Tipico
4960	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
4961	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipico
4962	**27JG120** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.92** T	Tipico
4963	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.74** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4964	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
4965	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipico
4966	**27JG130** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.91** T	Tipico
4967	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.81** T	Tipico
4968	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4969	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4970	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
4971	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.81** T	Tipico
4972	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
4973	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4974	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
4975	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.91** T	Tipico
4976	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4977	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.94** T	Tipico
4978	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipico
4979	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipico
4980	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4981	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipico
4982	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipico
4983	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipico
4984	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4985	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipico
4986	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipico
4987	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.84** T	Tipico
4988	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
4989	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4990	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
4991	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.84** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
4992	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
4993	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
4994	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
4995	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipico
4996	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
4997	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipico
4998	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipico
4999	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipico
5000	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
5001	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipico
5002	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipico
5003	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.76** T	Tipico
5004	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5005	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipico
5006	**30JG120** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.92** T	Tipico
5007	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.74** T	Tipico
5008	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5009	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipico
5010	**30JG130** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.91** T	Tipico
5011	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.73** T	Tipico
5012	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5013	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.83** T	Tipico
5014	**30JG140** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.91** T	Tipico
5015	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.82** T	Tipico
5016	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5017	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5018	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5019	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.82** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5020	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5021	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5022	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5023	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.82** T	Tipico
5024	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5025	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5026	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5027	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.92** T	Tipico
5028	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
5029	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.95** T	Tipico
5030	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipico
5031	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.91** T	Tipico
5032	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
5033	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.94** T	Tipico
5034	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipico
5035	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipico
5036	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
5037	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipico
5038	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipico
5039	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.77** T	Tipico
5040	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5041	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipico
5042	**35JG135** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.91** T	Tipico
5043	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.76** T	Tipico
5044	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5045	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipico
5046	**35JG145** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.91** T	Tipico
5047	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.74** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5048	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5049	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.83** T	Tipico
5050	**35JG155** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.90** T	Tipico
5051	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.83** T	Tipico
5052	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5053	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5054	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5055	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.83** T	Tipico
5056	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5057	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5058	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5059	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.83** T	Tipico
5060	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5061	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5062	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5063	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipico
5064	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
5065	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipico
5066	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipico
5067	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipico
5068	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Minimo garantito
5069	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5070	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipico
5071	**M-0H** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5072	**M-0H** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5073	**M-0H** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5074	**M-0H** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5075	**M-0H** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5076	**M-0H** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5077	**M-1H** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5078	**M-1H** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5079	**M-1H** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5080	**M-1H** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5081	**M-1H** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5082	**M-1H** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5083	**M-2H** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5084	**M-2H** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5085	**M-2H** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5086	**M-2H** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5087	**M-3** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5088	**M-3** JFE Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipico
5089	**M-3** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5090	**M-3** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipico
5091	**M-3H** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5092	**M-3H** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5093	**M-4** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5094	**M-4** JFE Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipico
5095	**M-4** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5096	**M-4** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipico
5097	**M-5** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5098	**M-5** JFE Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipico
5099	**M-5** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5100	**M-5** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipico
5101	**M-6** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5102	**M-6** JFE Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.83** T	Tipico
5103	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5104	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5105	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5106	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5107	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5108	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5109	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5110	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5111	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5112	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5113	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5114	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5115	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5116	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5117	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5118	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5119	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5120	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5121	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5122	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5123	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5124	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5125	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5126	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5127	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5128	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5129	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipico
5130	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5131	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5132	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipico
5133	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5134	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5135	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipico
5136	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5137	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5138	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipico
5139	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5140	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5141	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipico
5142	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5143	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5144	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5145	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5146	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5147	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5148	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5149	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5150	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5151	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5152	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5153	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5154	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5155	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5156	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5157	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5158	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5159	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5160	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5161	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5162	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5163	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5164	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5165	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipico
5166	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5167	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5168	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5169	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5170	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5171	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5172	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5173	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5174	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipico
5175	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5176	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5177	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipico
5178	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5179	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5180	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipico
5181	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5182	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5183	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5184	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5185	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5186	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipico
5187	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5188	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5189	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5190	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5191	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5192	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5193	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5194	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5195	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5196	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5197	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5198	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5199	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5200	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5201	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5202	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5203	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5204	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5205	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5206	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5207	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5208	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5209	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5210	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipico
5211	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5212	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5213	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipico
5214	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5215	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5216	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5217	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5218	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5219	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5220	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5221	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5222	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5223	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5224	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5225	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5226	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5227	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5228	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5229	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5230	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5231	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5232	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5233	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5234	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5235	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5236	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5237	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5238	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5239	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5240	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5241	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5242	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5243	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5244	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5245	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5246	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5247	**M-1** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5248	**M-1** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5249	**M-1** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5250	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5251	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5252	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipico
5253	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5254	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5255	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipico
5256	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5257	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5258	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipico
5259	**M-2** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5260	**M-2** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5261	**M-2** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5262	**M-3** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5263	**M-3** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5264	**M-3** Nippon Steel	0.23	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5265	**M-3** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5266	**M-3** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5267	**M-3** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5268	**M-3** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5269	**M-3** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5270	**M-3** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5271	**M-4** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5272	**M-4** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5273	**M-4** Nippon Steel	0.27	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5274	**M-4** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5275	**M-4** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5276	**M-4** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5277	**M-5** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5278	**M-5** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5279	**M-5** Nippon Steel	0.3	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5280	**M-5** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5281	**M-5** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5282	**M-5** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5283	**M-6** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5284	**M-6** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5285	**M-6** Nippon Steel	0.35	Induzione magnetica	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipico
5286	**M100-23P** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5287	**M100-23P** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5288	**M100-27P** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5289	**M100-27P** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5290	**M105-30P** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5291	**M105-30P** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
5292	**M110-23S** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimo garantito
5293	**M110-23S** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5294	**M110-27P** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5295	**M110-27P** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
5296	**M110-30P** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5297	**M110-30P** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
5298	**M120-27S** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimo garantito
5299	**M120-27S** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5300	**M120-30S** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimo garantito
5301	**M120-30S** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
5302	**M130-30S** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimo garantito
5303	**M130-30S** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipico
5304	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5305	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5306	**M95-23P** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5307	**M95-23P** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5308	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5309	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5310	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5311	**T100-23D** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimo garantito
5312	**T100-27D** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimo garantito
5313	**T105-27S** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5314	**T105-27S** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5315	**T105-30D** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5316	**T110-23S** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
5317	**T110-27S** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimo garantito
5318	**T111-30S** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5319	**T120-27S** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.84** T	Minimo garantito
5320	**T120-30S** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimo garantito
5321	**T130-30S** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.84** T	Minimo garantito
5322	**T95-23D** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5323	**T95-27D** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5324	**23PH085** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5325	**23PH085** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5326	**23PH090** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5327	**23PH090** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5328	**23PH095** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5329	**23PH095** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5330	**23PHD080** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5331	**23PHD080** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5332	**23PHD085** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5333	**23PHD085** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5334	**23PHD090** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5335	**23PHD090** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5336	**23PHE080** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5337	**23PHE080** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5338	**23PHE085** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5339	**23PHE085** POSCO	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5340	**27PG130** POSCO	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5341	**27PG130** POSCO	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipico
5342	**27PH095** POSCO	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5343	**27PH095** POSCO	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5344	**27PH100** POSCO	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5345	**27PH100** POSCO	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5346	**27PHD085** POSCO	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5347	**27PHD085** POSCO	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5348	**27PHD090** POSCO	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5349	**27PHD090** POSCO	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5350	**27PHD095** POSCO	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5351	**27PHD095** POSCO	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5352	**30PG120** POSCO	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5353	**30PG120** POSCO	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipico
5354	**30PG130** POSCO	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5355	**30PG130** POSCO	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5356	**30PH100** POSCO	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5357	**30PH100** POSCO	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5358	**30PH105** POSCO	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5359	**30PH105** POSCO	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5360	**30PHD095** POSCO	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5361	**30PHD095** POSCO	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5362	**30PHD100** POSCO	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5363	**30PHD100** POSCO	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5364	**35PG145** POSCO	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5365	**35PG145** POSCO	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipico
5366	**35PG155** POSCO	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5367	**35PG155** POSCO	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.83** T	Tipico
5368	**15SQH085** Shougang	0.15	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5369	**15SQH085** Shougang	0.15	Fattore di impilamento	-	**0.940** adimensionale	Tipico
5370	**18SQG075** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
5371	**18SQG075** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5372	**18SQG075** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5373	**18SQG075** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5374	**18SQG080** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5375	**18SQG080** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5376	**18SQG080** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5377	**18SQG080** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5378	**18SQG085** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5379	**18SQG085** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5380	**18SQG085** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5381	**18SQG085** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5382	**18SQG090** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5383	**18SQG090** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5384	**18SQG090** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5385	**18SQG090** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5386	**18SQGD060** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5387	**18SQGD060** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5388	**18SQGD060** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5389	**18SQGD060** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5390	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5391	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5392	**18SQGD065** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5393	**18SQGD065** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5394	**18SQGD065** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5395	**18SQGD065** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5396	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5397	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5398	**18SQGD070** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5399	**18SQGD070** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5400	**18SQGD070** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5401	**18SQGD070** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5402	**18SQGD075** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5403	**18SQGD075** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5404	**18SQGD075** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5405	**18SQGD075** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5406	**18SQH085** Shougang	0.18	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5407	**18SQH085** Shougang	0.18	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5408	**20SQG075** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
5409	**20SQG075** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5410	**20SQG075** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5411	**20SQG075** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5412	**20SQG080** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
5413	**20SQG080** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5414	**20SQG080** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5415	**20SQG080** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5416	**20SQG085** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5417	**20SQG085** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5418	**20SQG085** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5419	**20SQG085** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5420	**20SQG090** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5421	**20SQG090** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5422	**20SQG090** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5423	**20SQG090** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5424	**20SQG095** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5425	**20SQG095** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5426	**20SQG095** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5427	**20SQG095** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5428	**20SQGD060** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
5429	**20SQGD060** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5430	**20SQGD060** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5431	**20SQGD060** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5432	**20SQGD065** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
5433	**20SQGD065** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5434	**20SQGD065** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5435	**20SQGD065** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5436	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5437	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5438	**20SQGD070** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
5439	**20SQGD070** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5440	**20SQGD070** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5441	**20SQGD070** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5442	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5443	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5444	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5445	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5446	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5447	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5448	**20SQGD075** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5449	**20SQGD075** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5450	**20SQGD075** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5451	**20SQGD075** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5452	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5453	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5454	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5455	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5456	**20SQGD080** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5457	**20SQGD080** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5458	**20SQGD080** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5459	**20SQGD080** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5460	**20SQH085** Shougang	0.20	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5461	**20SQH085** Shougang	0.20	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5462	**23SQG080** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
5463	**23SQG080** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5464	**23SQG080** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5465	**23SQG080** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5466	**23SQG085** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
5467	**23SQG085** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5468	**23SQG085** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5469	**23SQG085** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5470	**23SQG090** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
5471	**23SQG090** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5472	**23SQG090** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5473	**23SQG090** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5474	**23SQG095** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5475	**23SQG095** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5476	**23SQG095** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5477	**23SQG095** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5478	**23SQG100** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5479	**23SQG100** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5480	**23SQG100** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5481	**23SQG100** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5482	**23SQGD070** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
5483	**23SQGD070** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5484	**23SQGD070** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5485	**23SQGD070** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5486	**23SQGD075** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
5487	**23SQGD075** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5488	**23SQGD075** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5489	**23SQGD075** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5490	**23SQGD080** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
5491	**23SQGD080** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5492	**23SQGD080** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5493	**23SQGD080** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5494	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5495	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5496	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipico
5497	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5498	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5499	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5500	**23SQGD085** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Minimo garantito
5501	**23SQGD085** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5502	**23SQGD085** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5503	**23SQGD085** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5504	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5505	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5506	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5507	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5508	**23SQGD090** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5509	**23SQGD090** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5510	**23SQGD090** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Minimo garantito
5511	**23SQGD090** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5512	**23SQH090** Shougang	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5513	**23SQH090** Shougang	0.23	Fattore di impilamento	-	**0.955** adimensionale	Tipico
5514	**27SQG090** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5515	**27SQG090** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5516	**27SQG090** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5517	**27SQG090** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Tipico
5518	**27SQG095** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5519	**27SQG095** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5520	**27SQG095** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5521	**27SQG095** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Tipico
5522	**27SQG100** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5523	**27SQG100** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5524	**27SQG100** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5525	**27SQG100** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Tipico
5526	**27SQG110** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5527	**27SQG110** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5528	**27SQG110** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5529	**27SQG110** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Tipico
5530	**27SQGD080** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5531	**27SQGD080** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5532	**27SQGD080** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5533	**27SQGD080** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Tipico
5534	**27SQGD085** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5535	**27SQGD085** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5536	**27SQGD085** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5537	**27SQGD085** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Tipico
5538	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5539	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Tipico
5540	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5541	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Tipico
5542	**27SQGD090** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5543	**27SQGD090** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5544	**27SQGD090** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5545	**27SQGD090** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Tipico
5546	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5547	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Tipico
5548	**27SQGD095** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5549	**27SQGD095** Shougang	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5550	**27SQGD095** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5551	**27SQGD095** Shougang	0.27	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5552	**30SQG095** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5553	**30SQG095** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5554	**30SQG095** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5555	**30SQG095** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Tipico
5556	**30SQG100** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5557	**30SQG100** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipico
5558	**30SQG100** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5559	**30SQG100** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Tipico
5560	**30SQG105** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5561	**30SQG105** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5562	**30SQG105** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5563	**30SQG105** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Tipico
5564	**30SQG120** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5565	**30SQG120** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5566	**30SQG120** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5567	**30SQG120** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Tipico
5568	**30SQGD090** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5569	**30SQGD090** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5570	**30SQGD090** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5571	**30SQGD090** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Tipico
5572	**30SQGD095** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5573	**30SQGD095** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5574	**30SQGD095** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5575	**30SQGD095** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Tipico
5576	**30SQGD100** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5577	**30SQGD100** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5578	**30SQGD100** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5579	**30SQGD100** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5580	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5581	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Tipico
5582	**30SQGD105** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5583	**30SQGD105** Shougang	0.30	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5584	**30SQGD105** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.960** adimensionale	Minimo garantito
5585	**30SQGD105** Shougang	0.30	Fattore di impilamento	-	**0.965** adimensionale	Tipico
5586	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5587	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5588	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5589	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
5590	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5591	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Tipico
5592	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5593	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
5594	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5595	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
5596	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5597	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5598	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5599	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
5600	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5601	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5602	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5603	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5604	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5605	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
5606	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5607	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5608	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5609	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5610	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5611	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5612	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5613	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5614	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5615	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
5616	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
5617	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
5618	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5619	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5620	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5621	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5622	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
5623	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5624	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5625	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5626	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5627	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
5628	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5629	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
5630	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
5631	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
5632	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
5633	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5634	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
5635	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5636	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5637	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
5638	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
5639	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5640	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5641	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5642	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5643	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5644	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5645	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5646	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5647	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5648	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5649	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5650	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5651	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5652	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
5653	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5654	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5655	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5656	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
5657	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5658	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5659	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5660	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5661	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
5662	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Polarizzazione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito

Fonti dei produttori e condizioni di prova

I riferimenti a tabelle e righe rimandano alle condizioni di prova originali.

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

Revisione Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) Documento ufficiale

PDF, pagina 28 · Righe dei dati 18-23, 32-37, 44-53, 64-73, 82-91, 98-103, 2374-2379, 2388-2393, 2400-2409, 2420-2429, 2438-2447, 2454-2459

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

PDF, pagina 29 · Righe dei dati 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 2380, 2382, 2384, 2386, 2394, 2396, 2398

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

PDF, pagina 29 · Righe dei dati 25, 27, 29, 31, 39, 41, 43, 2381, 2383, 2385, 2387, 2395, 2397, 2399

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

PDF, pagina 29 · Righe dei dati 54-63, 74-81, 92-97, 2410-2419, 2430-2437, 2448-2453

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 104, 106, 108

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 27 · Righe dei dati 105, 107, 109, 145, 147, 150, 153, 156, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 110, 114, 118, 122, 157, 161, 165, 2460, 2464, 2468, 2472, 2500, 2504, 2508

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 26 · Righe dei dati 111, 113, 115, 117, 119, 121, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 198, 200, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 306, 308, 312, 314, 319, 321, 326, 328, 333, 335, 343, 345, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 404, 406, 411, 413, 421, 423, 431, 433, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2541, 2543, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2639, 2641, 2645, 2647, 2651, 2653, 2657, 2659, 2663, 2665, 2671, 2673, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2723, 2725, 2729, 2731, 2737, 2739, 2745, 2747, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799, 2801

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 112, 116, 120, 123, 159, 163, 167, 2462, 2466, 2470, 2473, 2502, 2506, 2510

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 124, 128, 132, 136, 140, 2474, 2478, 2482, 2486, 2490

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 26 · Righe dei dati 125, 129, 133, 137, 141, 172, 176, 180, 184, 188, 2475, 2479, 2483, 2487, 2491, 2515, 2519, 2523, 2527, 2531

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 126, 130, 134, 138, 142, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, pagina 26 · Righe dei dati 127, 131, 135, 139, 143, 174, 178, 182, 186, 190, 2477, 2481, 2485, 2489, 2493, 2517, 2521, 2525, 2529, 2533

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 144, 146, 149, 152, 155, 201, 205, 209, 213, 217, 2495, 2497, 2499, 2546, 2550, 2554, 2558

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 148, 151, 154, 203, 207, 211, 215, 2494, 2496, 2498, 2544, 2548, 2552, 2556

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 169, 239, 241, 2512, 2580, 2582

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 170, 240, 242, 2513, 2581, 2583

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 171, 175, 179, 183, 187, 191, 2514, 2518, 2522, 2526, 2530, 2534

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 173, 177, 181, 185, 189, 192, 2516, 2520, 2524, 2528, 2532, 2535
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 193, 195, 2536, 2538
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 194, 196, 2537, 2539
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 197, 305, 388, 392, 471, 475, 479, 2540, 2638, 2708, 2712, 2778, 2782, 2786
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 3 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 199, 307, 390, 394, 473, 477, 481, 2542, 2640, 2710, 2714, 2780, 2784, 2788
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 3 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 219, 223, 227, 231, 235, 311, 318, 325, 332, 342, 349, 396, 403, 410, 420, 430, 483, 487, 491, 2560, 2564, 2568, 2572, 2576, 2644, 2650, 2656, 2662, 2670, 2676, 2716, 2722, 2728, 2736, 2744, 2790, 2794, 2798
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 221, 225, 229, 233, 237, 313, 320, 327, 334, 344, 350, 398, 405, 412, 422, 432, 485, 489, 493, 2562, 2566, 2570, 2574, 2578, 2646, 2652, 2658, 2664, 2672, 2677, 2718, 2724, 2730, 2738, 2746, 2792, 2796, 2800
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 243, 250, 260, 270, 280, 354, 361, 368, 378, 440, 447, 454, 464, 2584, 2590, 2598, 2606, 2614, 2680, 2686, 2692, 2700, 2752, 2758, 2764, 2772
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 27 · Righe dei dati 244, 246, 251, 253, 261, 263, 271, 273, 281, 283, 355, 357, 362, 364, 369, 371, 379, 381, 441, 443, 448, 450, 455, 457, 465, 467, 2585, 2587, 2591, 2593, 2599, 2601, 2607, 2609, 2615, 2617, 2681, 2683, 2687, 2689, 2693, 2695, 2701, 2703, 2753, 2755, 2759, 2761, 2765, 2767, 2773, 2775
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 245, 252, 262, 272, 282, 356, 363, 370, 380, 442, 449, 456, 466, 2586, 2592, 2600, 2608, 2616, 2682, 2688, 2694, 2702, 2754, 2760, 2766, 2774
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 247, 254, 264, 274, 284, 2588, 2594, 2602, 2610, 2618
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 248, 256, 266, 276, 285, 2589, 2596, 2604, 2612, 2619
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 249, 258, 268, 278, 286, 317, 324, 331, 340, 348, 353, 402, 409, 418, 428, 438
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · IEC/TR 62581-2010
Note sulle condizioni di prova (in inglese) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF, pagina 27 · Righe dei dati 255, 257, 265, 267, 275, 277, 373, 375, 383, 385, 459, 461, 2595, 2597, 2603, 2605, 2611, 2613, 2697, 2699, 2705, 2707, 2769, 2771
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.2 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, pagina 27 · Righe dei dati 259, 269, 279, 341, 377, 387, 419, 429, 439, 463
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.2 · IEC/TR 62581-2010
Note sulle condizioni di prova (in inglese) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 287, 289, 293, 297, 301, 2620, 2622, 2626, 2630, 2634
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 288, 291, 295, 299, 303, 2621, 2624, 2628, 2632, 2636
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, pagina 28 · Righe dei dati 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.3 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 309, 2642
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 310, 2643
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 315, 322, 329, 336, 346, 351, 400, 407, 414, 424, 434, 2648, 2654, 2660, 2666, 2674, 2678, 2720, 2726, 2732, 2740, 2748
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 316, 323, 330, 338, 347, 352, 401, 408, 416, 426, 436, 2649, 2655, 2661, 2668, 2675, 2679, 2721, 2727, 2734, 2742, 2750

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 27 · Righe dei dati 337, 339, 415, 417, 425, 427, 435, 437, 2667, 2669, 2733, 2735, 2741, 2743, 2749, 2751

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.2 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 358, 365, 372, 382, 444, 451, 458, 468, 2684, 2690, 2696, 2704, 2756, 2762, 2768, 2776

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 359, 366, 374, 384, 445, 452, 460, 469, 2685, 2691, 2698, 2706, 2757, 2763, 2770, 2777

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 360, 367, 376, 386, 446, 453, 462, 470

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · IEC/TR 62581-2010

Note sulle condizioni di prova (in inglese) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF, pagina 28 · Righe dei dati 4527-4529, 4534-4536, 4540-4544, 4550-4554, 4559-4563, 4567-4569

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

PDF, pagina 29 · Righe dei dati 4530-4533, 4537-4539, 4545-4549, 4555-4558, 4564-4566

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 4570, 4573, 4576

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 27 · Righe dei dati 4571, 4574, 4577, 4606, 4609, 4612, 4615, 4618, 4656, 4659, 4662, 4665, 4668

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 4572, 4575, 4578

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 19289

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 4579, 4582, 4585, 4588, 4620, 4623, 4626
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 26 · Righe dei dati 4580, 4583, 4586, 4621, 4624, 4627, 4653, 4671, 4674, 4677, 4680, 4683, 4736, 4741, 4746, 4751, 4756, 4762, 4793, 4796, 4799, 4804, 4809, 4815, 4821, 4848, 4851, 4854, 4857, 4860, 4863
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 4581, 4584, 4587, 4589, 4622, 4625, 4628
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 4590, 4593, 4596, 4599, 4602
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 26 · Righe dei dati 4591, 4594, 4597, 4600, 4603, 4632, 4635, 4638, 4641, 4644
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 4592, 4595, 4598, 4601, 4604
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 4605, 4608, 4611, 4614, 4617, 4655, 4658, 4661, 4664, 4667
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 4607, 4610, 4613, 4616, 4619, 4657, 4660, 4663, 4666, 4669
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 4629, 4685, 4687
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 4630, 4649, 4651, 4686, 4688, 4718, 4721, 4725, 4729, 4733
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 4631, 4634, 4637, 4640, 4643, 4646, 4689, 4694, 4700, 4706, 4712, 4770, 4775, 4780, 4786, 4826, 4831, 4836, 4842
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 4633, 4636, 4639, 4642, 4645, 4647, 4691, 4696, 4702, 4708, 4714, 4772, 4777, 4782, 4788, 4828, 4833, 4838, 4844
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 4648, 4650, 4717, 4719, 4723, 4727, 4731
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 4652, 4735, 4792, 4795, 4847, 4850, 4853
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 3 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 4654, 4737, 4794, 4797, 4849, 4852, 4855
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 3 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 4670, 4673, 4676, 4679, 4682, 4740, 4745, 4750, 4755, 4761, 4766, 4798, 4803, 4808, 4814, 4820, 4856, 4859, 4862
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 4672, 4675, 4678, 4681, 4684, 4742, 4747, 4752, 4757, 4763, 4767, 4800, 4805, 4810, 4816, 4822, 4858, 4861, 4864
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, pagina 27 · Righe dei dati 4690, 4695, 4701, 4707, 4713, 4771, 4776, 4781, 4787, 4827, 4832, 4837, 4843
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 4692, 4697, 4703, 4709, 4715
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 4693, 4699, 4705, 4711, 4716, 4744, 4749, 4754, 4760, 4765, 4769, 4802, 4807, 4813, 4819, 4825
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, pagina 27 · Righe dei dati 4698, 4704, 4710, 4784, 4790, 4840
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.2 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 28 · Righe dei dati 4720, 4724, 4728, 4732
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.3 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 28 · Righe dei dati 4722, 4726, 4730, 4734
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.3 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 4738
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 4739
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 4743, 4748, 4753, 4758, 4764, 4768, 4801, 4806, 4811, 4817, 4823
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 27 · Righe dei dati 4759, 4812, 4818, 4824
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.2 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 4773, 4778, 4783, 4789, 4829, 4834, 4839, 4845
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 4774, 4779, 4785, 4791, 4830, 4835, 4841, 4846
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Shougang

Shougang Cold Rolled Grain-Oriented Electrical Steel Product Manual
Revisione 2025 catalogue (official catalogue label; PDF dated 2025-07-23) Documento ufficiale

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 2062, 2092, 2136, 2178, 4271, 4293, 4327, 4359
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 8 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 2063, 2093, 2137, 2179
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 8 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 2064, 2067, 2070, 2073, 2094, 2097, 2100, 2103, 2106, 2138, 2141, 2144, 2147, 2150, 2180, 2183, 2186, 2189, 2210, 2213, 2216, 2219, 4273, 4275, 4277, 4279, 4295, 4297, 4299, 4301, 4303, 4329, 4331, 4333, 4335, 4337, 4361, 4363, 4365, 4367, 4383, 4385, 4387, 4389
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 1 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 2065, 2068, 2071, 2074, 2095, 2098, 2101, 2104, 2107, 2139, 2142, 2145, 2148, 2151, 2181, 2184, 2187, 2190, 2211, 2214, 2217, 2220
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.4 Table 1 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 2066, 2069, 2072, 2075, 2096, 2099, 2102, 2105, 2108, 2140, 2143, 2146, 2149, 2152, 2182, 2185, 2188, 2191, 2212, 2215, 2218, 2221
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 1 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 2076, 2081, 2086, 2089, 2109, 2112, 2117, 2126, 2133, 2153, 2156, 2159, 2168, 2175, 2192, 2195, 2202, 2207, 2222, 2225, 2228, 2233, 4281, 4285, 4289, 4291, 4305, 4307, 4311, 4319, 4325, 4339, 4341, 4343, 4351, 4357, 4369, 4371, 4377, 4381, 4391, 4393, 4395, 4399

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 2 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 2077, 2082, 2087, 2090, 2110, 2113, 2118, 2127, 2134, 2154, 2157, 2160, 2169, 2176, 2193, 2196, 2203, 2208, 2223, 2226, 2229, 2234

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.4 Table 2 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 2078, 2083, 2088, 2091, 2111, 2114, 2119, 2128, 2135, 2155, 2158, 2161, 2170, 2177, 2194, 2197, 2204, 2209, 2224, 2227, 2230, 2235

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 2 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 2079, 2084, 2115, 2122, 2129, 2164, 2171, 2200, 2205, 2231, 4283, 4287, 4309, 4315, 4321, 4347, 4353, 4375, 4379, 4397

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 3 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 2080, 2085, 2116, 2123, 2130, 2165, 2172, 2201, 2206, 2232

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 3 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 2120, 2162, 2198, 4313, 4345, 4373

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 7 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 2121, 2163, 2199

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 7 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 2124, 2131, 2166, 2173, 4317, 4323, 4349, 4355

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 4 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 2125, 2132, 2167, 2174

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 4 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 4272, 4294, 4328, 4360

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 8 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 4274, 4276, 4278, 4280, 4296, 4298, 4300, 4302, 4304, 4330, 4332, 4334, 4336, 4338, 4362, 4364, 4366, 4368, 4384, 4386, 4388, 4390

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 1 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 4282, 4286, 4290, 4292, 4306, 4308, 4312, 4320, 4326, 4340, 4342, 4344, 4352, 4358, 4370, 4372, 4378, 4382, 4392, 4394, 4396, 4400

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 2 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 4284, 4288, 4310, 4316, 4322, 4348, 4354, 4376, 4380, 4398

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 3 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 4314, 4346, 4374

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 7 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 4318, 4324, 4350, 4356

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 4 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 5368, 5406, 5460, 5512

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 8 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 5369, 5407, 5461, 5513

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 8 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 5370, 5374, 5378, 5382, 5408, 5412, 5416, 5420, 5424, 5462, 5466, 5470, 5474, 5478, 5514, 5518, 5522, 5526, 5552, 5556, 5560, 5564

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.4 Table 1 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 5371, 5375, 5379, 5383, 5409, 5413, 5417, 5421, 5425, 5463, 5467, 5471, 5475, 5479, 5515, 5519, 5523, 5527, 5553, 5557, 5561, 5565

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 1 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 5372, 5376, 5380, 5384, 5410, 5414, 5418, 5422, 5426, 5464, 5468, 5472, 5476, 5480, 5516, 5520, 5524, 5528, 5554, 5558, 5562, 5566

Pagine di riferimento e metodi di prova §2.4 Table 1 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 5373, 5377, 5381, 5385, 5411, 5415, 5419, 5423, 5427, 5465, 5469, 5473, 5477, 5481, 5517, 5521, 5525, 5529, 5555, 5559, 5563, 5567
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 1 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 5386, 5392, 5398, 5402, 5428, 5432, 5438, 5448, 5456, 5482, 5486, 5490, 5500, 5508, 5530, 5534, 5542, 5548, 5568, 5572, 5576, 5582
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.4 Table 2 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 5387, 5393, 5399, 5403, 5429, 5433, 5439, 5449, 5457, 5483, 5487, 5491, 5501, 5509, 5531, 5535, 5543, 5549, 5569, 5573, 5577, 5583
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 2 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 5388, 5394, 5400, 5404, 5430, 5434, 5440, 5450, 5458, 5484, 5488, 5492, 5502, 5510, 5532, 5536, 5544, 5550, 5570, 5574, 5578, 5584
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.4 Table 2 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 5389, 5395, 5401, 5405, 5431, 5435, 5441, 5451, 5459, 5485, 5489, 5493, 5503, 5511, 5533, 5537, 5545, 5551, 5571, 5575, 5579, 5585
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 2 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 5390, 5396, 5436, 5444, 5452, 5496, 5504, 5540, 5546, 5580
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 3 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 5391, 5397, 5437, 5445, 5453, 5497, 5505, 5541, 5547, 5581
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 3 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 5442, 5494, 5538
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 7 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 5443, 5495, 5539
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 7 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 5446, 5454, 5498, 5506
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 4 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 5447, 5455, 5499, 5507
Pagine di riferimento e metodi di prova §2.5 Table 4 · Non indicato nelle tabelle del produttore citate
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets

Revisione D003jec_04_202407f Documento ufficiale

PDF, pagina 10 · **Righe dei dati 1775, 1777-1778, 1780-1781, 1783, 1799, 1801-1802, 1804-1805, 1807-1808, 1810-1811, 1813, 1844, 1846-1847, 1849-1850, 1852, 4083-4088, 4099-4108, 4129-4134, 5104-5105, 5107-5108, 5110-5111, 5128-5129, 5131-5132, 5134-5135, 5137-5138, 5140-5141, 5173-5174, 5176-5177, 5179-5180**

Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF, pagina 9 · **Righe dei dati 1776, 1779, 1782, 1800, 1803, 1806, 1809, 1812, 1845, 1848, 1851, 5103, 5106, 5109, 5127, 5130, 5133, 5136, 5139, 5172, 5175, 5178**

Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Grade and Specification · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF, pagina 10 · **Righe dei dati 1784, 1786-1787, 1789, 1814, 1816-1817, 1819-1820, 1822-1823, 1825, 4089-4092, 4109-4116, 5113-5114, 5116-5117, 5143-5144, 5146-5147, 5149-5150, 5152-5153**

Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 9 · **Righe dei dati 1785, 1788, 1815, 1818, 1821, 1824, 5112, 5115, 5142, 5145, 5148, 5151**

Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Grade and Specification · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 6 · **Righe dei dati 1790, 1792-1793, 1795, 1826, 1828-1829, 1831-1832, 1834-1835, 1837, 1853, 1855-1856, 1858-1859, 1861-1862, 1864, 1874, 1876-1877, 1879-1880, 1882-1883, 1885-1886, 1888, 1898, 1900-1901, 1903-1904, 1906-1907, 1909, 4093-4096, 4117-4124, 4135-4142, 4149-4158, 4165-4172, 5119-5120, 5122-5123, 5155-5156, 5158-5159, 5161-5162, 5164-5165, 5182-5183, 5185-5186, 5188-5189, 5191-5192, 5203-5204, 5206-5207, 5209-5210, 5212-5213, 5215-5216, 5227-5228, 5230-5231, 5233-5234, 5236-5237**

Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE HI-B, Typical · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 5 · **Righe dei dati 1791, 1794, 1827, 1830, 1833, 1836, 1854, 1857, 1860, 1863, 1875, 1878, 1881, 1884, 1887, 1899, 1902, 1905, 1908, 5118, 5121, 5154, 5157, 5160, 5163, 5181, 5184, 5187, 5190, 5202, 5205, 5208, 5211, 5214, 5226, 5229, 5232, 5235**

Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE HI-B, Grade and Specification · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 6 · **Righe dei dati 1796, 1798, 1838, 1840-1841, 1843, 1865, 1867-1868, 1870-1871, 1873, 1889, 1891-1892, 1894-1895, 1897, 4097-4098, 4125-4128, 4143-4148, 4159-4164, 5125-5126, 5167-5168, 5170-5171, 5194-5195, 5197-5198, 5200-5201, 5218-5219, 5221-5222, 5224-5225**

Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE, Typical · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 5 · **Righe dei dati 1797, 1839, 1842, 1866, 1869, 1872, 1890, 1893, 1896, 5124, 5166, 5169, 5193, 5196, 5199, 5217, 5220, 5223**

Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE, Grade and Specification · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 8 · **Righe dei dati 1910, 1912-1913, 1915-1916, 1918, 1922, 1924-1925, 1927-1928, 1930, 4173-4178, 4181-4186, 5239-5240, 5242-5243, 5245-5246, 5251-5252, 5254-5255, 5257-5258**

Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 7 · **Righe dei dati 1911, 1914, 1917, 1923, 1926, 1929, 5238, 5241, 5244, 5250, 5253, 5256**

Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE HI-B AISI, Grade and Specification · Consultare le condizioni riportate nella

fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 7 · **Righe dei dati 1919, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 5247, 5259, 5262, 5265, 5268, 5271, 5274, 5277, 5280, 5283**

Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE AISI, Grade and Specification · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 8 · **Righe dei dati 1920-1921, 1932-1933, 1935-1936, 1938-1939, 1941-1942, 1944-1945, 1947-1948, 1950-1951, 1953-1954, 1956-1957, 4179-4180, 4187-4204, 5248-5249, 5260-5261, 5263-5264, 5266-5267, 5269-5270, 5272-5273, 5275-5276, 5278-5279, 5281-5282, 5284-5285**

Pagine di riferimento e metodi di prova ORIENTCORE AISI, Typical · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets

Revisione Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR Documento ufficiale

PDF, pagina 8 · **Righe dei dati 1582, 1584, 1627, 1629-1630, 1632, 1660, 1662-1663, 1665-1666, 1668, 1687, 1689-1690, 1692-1693, 1695, 3890, 3892, 3935, 3937-3938, 3940, 3968, 3970-3971, 3973-3974, 3976, 3995, 3997-3998, 4000-4001, 4003, 4899, 4901-4902, 4959, 4961-4963, 4965-4966, 5003, 5005-5007, 5009-5011, 5013-5014, 5039, 5041-5043, 5045-5047, 5049-5050**

Pagine di riferimento e metodi di prova JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 6 · **Righe dei dati 1583, 1628, 1631, 1661, 1664, 1667, 1688, 1691, 1694, 3891, 3936, 3939, 3969, 3972, 3975, 3996, 3999, 4002, 4900, 4960, 4964, 5004, 5008, 5012, 5040, 5044, 5048**

Pagine di riferimento e metodi di prova JG CORE: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 8 · **Righe dei dati 1585, 1587-1588, 1590-1591, 1593, 1633, 1635-1636, 1638, 1669, 1671-1672, 1674-1675, 1677, 1696, 1698-1699, 1701-1702, 1704, 3893, 3895-3896, 3898-3899, 3901, 3941, 3943-3944, 3946, 3977, 3979-3980, 3982-3983, 3985, 4004, 4007, 4009-4010, 4012, 4903, 4905-4907, 4909-4911, 4913-4914, 4967, 4969-4971, 4973-4974, 5015, 5017-5019, 5021-5023, 5025-5026, 5051, 5053-5055, 5057-5059, 5061-5062**

Pagine di riferimento e metodi di prova JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 6 · **Righe dei dati 1586, 1589, 1592, 1634, 1637, 1670, 1673, 1676, 1697, 1700, 1703, 3894, 3897, 3900, 3942, 3945, 3978, 3981, 3984, 4008, 4011, 4904, 4908, 4912, 4968, 4972, 5016, 5020, 5024, 5052, 5056, 5060**

Pagine di riferimento e metodi di prova JGH CORE: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 8 · **Righe dei dati 1594, 1596-1597, 1599, 3902, 3904-3905, 3907, 4915, 4917-4919, 4921-4922**

Pagine di riferimento e metodi di prova JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, pagina 6 · **Righe dei dati 1595, 1598, 3903, 3906, 4916, 4920**

Pagine di riferimento e metodi di prova JGHE CORE: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, pagina 9 · **Righe dei dati 1600, 1602-1603, 1605-1606, 1608, 1639, 1641-1642, 1644-1645, 1647, 1678, 1680-1681, 1683-1684, 1686, 1705, 1707-1708, 1710, 3908, 3910-3911, 3913-3914, 3916, 3947, 3949-3950, 3952-3953, 3955, 3986, 3988-3989, 3991-3992, 3994, 4013, 4015-4016, 4018, 4923, 4925-4927, 4929-4931, 4933-4934, 4975, 4977-4979, 4981-4983, 4985-4986, 5027, 5029-5031, 5033-5035, 5037-5038, 5063, 5065-5067, 5069-5070**

Pagine di riferimento e metodi di prova JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 7 · **Righe dei dati 1601, 1604, 1607, 1640, 1643, 1646, 1679, 1682, 1685, 1706, 1709, 3909, 3912, 3915, 3948, 3951, 3954, 3987, 3990, 3993, 4014, 4017, 4924, 4928, 4932, 4976, 4980, 4984, 5028, 5032, 5036, 5064, 5068**

Pagine di riferimento e metodi di prova JGS CORE: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 9 · **Righe dei dati 1609, 1611-1612, 1614-1615, 1617, 1648, 1650-1651, 1653, 3917, 3919-3920, 3922-3923, 3925, 3956, 3958-3959, 3961, 4935, 4937-4939, 4941-4943, 4945-4946, 4987, 4989-4991, 4993-4994**

Pagine di riferimento e metodi di prova JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 7 · **Righe dei dati 1610, 1613, 1616, 1649, 1652, 3918, 3921, 3924, 3957, 3960, 4936, 4940, 4944, 4988, 4992**

Pagine di riferimento e metodi di prova JGSD CORE: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF, pagina 9 · **Righe dei dati 1618, 1620-1621, 1623-1624, 1626, 1654, 1656-1657, 1659, 3926, 3928-3929, 3931-3932, 3934, 3962, 3964-3965, 3967, 4947, 4949-4951, 4953-4955, 4957-4958, 4995, 4997-4999, 5001-5002**

Pagine di riferimento e metodi di prova JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, pagina 7 · **Righe dei dati 1619, 1622, 1625, 1655, 1658, 3927, 3930, 3933, 3963, 3966, 4948, 4952, 4956, 4996, 5000**

Pagine di riferimento e metodi di prova JGSE CORE: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF, pagina 10 · **Righe dei dati 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 4019, 4021, 4023, 4025, 4027, 4029, 4031, 4033, 4035, 4037, 4039, 4043, 4045, 4047, 4049, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061, 4063, 4065, 4067, 4069, 4071, 4073, 4075, 4077, 4079, 4081, 5071, 5073, 5075, 5077, 5079, 5081, 5083, 5085, 5087, 5089, 5091, 5093, 5095, 5097, 5099, 5101**

Pagine di riferimento e metodi di prova AISI: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF, pagina 11 · **Righe dei dati 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 4020, 4022, 4024, 4026, 4028, 4030, 4032, 4034, 4036, 4038, 4040, 4044, 4046, 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060, 4062, 4064, 4066, 4068, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082, 5072, 5074, 5076, 5078, 5080, 5082, 5084, 5086, 5088, 5090, 5092, 5094, 5096, 5098, 5100, 5102**

Pagine di riferimento e metodi di prova AISI: Typical Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF, pagina 6 · **Righe dei dati 4005**

Pagine di riferimento e metodi di prova JGH CORE: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling

direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 4006

Pagine di riferimento e metodi di prova JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 4041

Pagine di riferimento e metodi di prova AISI: Grades and Specifications · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 4042

Pagine di riferimento e metodi di prova AISI: Typical Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

POSCO

Electrical Steel: Grain-Oriented (English GO Catalog)

Revisione 2022 catalog; no additional revision stated Documento ufficiale

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 1996, 1998-1999, 2001-2002, 2004, 2023, 2025-2026, 2028, 2044, 2046-2047, 2049, 4205, 4207-4208, 4210-4211, 4213, 4232, 4234-4235, 4237, 4253, 4255-4256, 4258, 5325, 5327, 5329, 5343, 5345, 5357, 5359

Pagine di riferimento e metodi di prova PH-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 1997, 2000, 2003, 2024, 2027, 2045, 2048, 4206, 4209, 4212, 4233, 4236, 4254, 4257, 5324, 5326, 5328, 5342, 5344, 5356, 5358

Pagine di riferimento e metodi di prova PH-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 2005, 2007-2008, 2010-2011, 2013, 2029, 2031-2032, 2034-2035, 2037, 2050, 2052-2053, 2055, 4214, 4216-4217, 4219-4220, 4222, 4238, 4240-4241, 4243-4244, 4246, 4259, 4261-4262, 4264, 5331, 5333, 5335, 5347, 5349, 5351, 5361, 5363

Pagine di riferimento e metodi di prova PHD-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 2006, 2009, 2012, 2030, 2033, 2036, 2051, 2054, 4215, 4218, 4221, 4239, 4242, 4245, 4260, 4263, 5330, 5332, 5334, 5346, 5348, 5350, 5360, 5362

Pagine di riferimento e metodi di prova PHD-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 2014, 2016-2017, 2019, 4223, 4225-4226, 4228, 5337, 5339

Pagine di riferimento e metodi di prova PHE-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte

Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 2015, 2018, 4224, 4227, 5336, 5338
Pagine di riferimento e metodi di prova PHE-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consultare le condizioni riportate nella fonte
Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 2020, 2022, 2038, 2040-2041, 2043, 2056, 2058-2059, 2061, 4229, 4231, 4247, 4249-4250, 4252, 4265, 4267-4268, 4270, 5341, 5353, 5355, 5365, 5367
Pagine di riferimento e metodi di prova PG-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Consultare le condizioni riportate nella fonte
Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 2021, 2039, 2042, 2057, 2060, 4230, 4248, 4251, 4266, 4269, 5340, 5352, 5354, 5364, 5366
Pagine di riferimento e metodi di prova PG-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Consultare le condizioni riportate nella fonte
Note sulle condizioni di prova (in inglese) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency
Revisione 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) Documento ufficiale

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 1, 2357, 4510
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 12, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 2-6, 2358-2362, 4511-4515
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 12, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 7-12, 2363-2368
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 13, guaranteed magnetic properties · SST con conversione secondo IEC 60404-8-7
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 13, 2369
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 13, guaranteed magnetic properties · SST con conversione secondo IEC 60404-8-7
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 14-17, 2370-2373, 4523-4526
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 11, guaranteed magnetic properties · Epstein (IEC 60404-2)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 4516-4521
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 13, guaranteed magnetic properties · Non specificato per l'induzione magnetica
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 4522
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 13, guaranteed magnetic properties · Non specificato per l'induzione magnetica
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range

Revisione 03/2026 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 23 · Righe dei dati 2324-2338, 4477-4491, 5630-5644

Pagine di riferimento e metodi di prova powercore magnetic properties (BIS 3024) · Epstein o SST (IS 649)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

PDF, pagina 22 · Righe dei dati 2339-2356, 4492-4509, 5645-5662

Pagine di riferimento e metodi di prova powercore magnetic properties (IEC 60404-8-7) · SST (IEC 60404-3) con conversione pubblicata

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Mill publishes SST values after converting losses at 1.7 T by 0.925 (IEC 60404-8-7) and J800 by 1.01. Grades are laser domain refined unless otherwise agreed; guaranteed properties require written agreement.

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel

Revisione Bochnia 2023 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 2236, 2240, 2244, 2248, 2252, 2260

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 2237-2239, 2241-2243, 2245-2247, 2249-2251, 2253-2255, 2261-2263, 4402, 4404, 4406, 4408, 4410, 4412, 4414, 4416, 4418, 4420, 4425, 4427, 5586-5595, 5598-5599

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 2256, 2264, 2268, 2272, 2276, 2280, 2284, 2288, 2292, 2296

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 2257-2259, 2265-2267, 2269-2271, 2273-2275, 2277-2279, 2281-2283, 2285-2287, 2289-2291, 2293-2295, 2297-2299, 4421, 4423, 4428, 4430-4433, 4435-4436, 4438-4439, 4441-4444, 4446-4447, 4449-4450, 4452, 5596-5597, 5600-5617

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 2300, 2304, 2308

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 2301-2303, 2305-2307, 2309-2311, 4454, 4456, 4458, 4460, 4462, 4464, 5618-5623

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 2312, 2316, 2320

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 2313-2315, 2317-2319, 2321-2323, 4466, 4468, 4470, 4472, 4474, 4476, 5624-5629

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 4401, 4403, 4405, 4407, 4409, 4411, 4413, 4415, 4417, 4419, 4424, 4426

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO DR magnetic properties (W/lb) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 4422, 4429, 4434, 4437, 4440, 4445, 4448, 4451

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO magnetic properties (W/lb) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 4453, 4455, 4457, 4459, 4461, 4463

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO DR magnetic properties (W/lb) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 4465, 4467, 4469, 4471, 4473, 4475

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO magnetic properties (W/lb) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

Revisione 2024 (printed, cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1958

Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1959

Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1960

Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1961

Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1962
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1963
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1964
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1965
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1966
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1967
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1968
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1969
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1970
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1971
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1972
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1973
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1974
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1975
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1976
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1977
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1978
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1979
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1980
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1981
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1982
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica STO 05757665-008. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1983
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1984
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1985
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1986
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1987
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1988
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1989
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1990
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1991
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1992
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 1993
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1994
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1995
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 5286
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 5287
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 5288
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 5289
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5290
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5291
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5292
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5293
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5294
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5295
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5296
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5297
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5298
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5299
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5300
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5301
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5302
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5303
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 5304
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 5305
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 5306
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 5307
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 5308
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 5309
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 5310
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica STO 05757665-008. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 5311
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 5312
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5313
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) EN grade designation is not listed. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5314
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5315
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5316
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5317
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · **Righe dei dati 5318**
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · **Righe dei dati 5319**
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · **Righe dei dati 5320**
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · **Righe dei dati 5321**
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · **Righe dei dati 5322**
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · **Righe dei dati 5323**
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels
Revisione May 2021 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 8 · **Righe dei dati 967, 969-970, 973-974, 976, 979-980, 982, 984, 987, 989-990, 992, 997-998, 1003, 1005-1006, 1172, 1175, 1177-1178, 1180, 1183-1184, 1187, 1189-1190, 1193-1194, 1196, 1199, 1201, 1204, 1207, 1210, 1213, 1294, 1296, 1298, 1301-1302, 1305-1306, 1309-1310, 1313, 1315, 1317-1318, 1320, 1324, 1327, 1329, 1333, 1335, 1416, 1418, 1421-1422, 1425, 1427, 1429, 1431-1432, 1435, 1437, 1439-1440, 1443, 1447-1448, 1452, 1454, 1456, 3275, 3277-3278, 3280, 3282, 3285-3286, 3289-3290, 3292, 3295-3296, 3299-3300, 3305, 3307, 3311, 3313-3314, 3480, 3482, 3485-3486, 3489, 3491-3492, 3494, 3497, 3499-3500, 3503, 3505-3506, 3511, 3513, 3516, 3519-3520, 3602, 3605-3606, 3609, 3611-3612, 3615, 3617-3618, 3620, 3623, 3625, 3627, 3629, 3633-3634, 3639, 3641-3642, 3725, 3727, 3729, 3731-3732, 3735, 3737-3738, 3740, 3742, 3744, 3747, 3749-3750, 3755, 3757, 3761, 3763-3764**
Pagine di riferimento e metodi di prova Typical core loss · Epstein secondo ASTM A343
Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 8 · **Righe dei dati 968, 971-972, 975, 977-978, 981, 983, 985-986, 988, 991, 993, 996, 999, 1001, 1004, 1007, 1173-1174, 1176, 1179, 1181-1182, 1185-1186, 1188, 1191-1192, 1195, 1197-1198, 1202, 1205, 1209, 1211-1212, 1295, 1297, 1299-1300, 1303-1304, 1307-1308, 1311-1312, 1314, 1316, 1319, 1321, 1323, 1326, 1330, 1332, 1334, 1417, 1419-1420, 1423-1424, 1426, 1428, 1430, 1433-1434, 1436, 1438, 1441-1442, 1446, 1449, 1453, 1455, 1457, 3274, 3276, 3279, 3281, 3283-3284, 3287-3288, 3291, 3293-3294, 3297-3298, 3301, 3303, 3306, 3309, 3312, 3315, 3481, 3483-3484, 3487-3488, 3490, 3493, 3495-3496, 3498, 3501-3502, 3504, 3507, 3510, 3512, 3515, 3518, 3521, 3603-3604, 3607-3608, 3610, 3613-3614, 3616, 3619, 3621-3622, 3624, 3626, 3628, 3632, 3635, 3637, 3640, 3643, 3724, 3726, 3728, 3730, 3733-3734, 3736, 3739, 3741, 3743, 3745-3746, 3748, 3751, 3753, 3756, 3760, 3762, 3765**
Pagine di riferimento e metodi di prova Typical core loss · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804
Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 994, 1000, 1200, 1206, 1322, 1328, 1444, 1450, 3302, 3308, 3508, 3514, 3630, 3636, 3752, 3758
Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804
Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 995, 1002, 1203, 1208, 1325, 1331, 1445, 1451, 3304, 3310, 3509, 3517, 3631, 3638, 3754, 3759
Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804
Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 1008, 1011-1012, 1015-1016, 1018, 1021, 1023-1024, 1026, 1028, 1031, 1033, 1035-1036, 1038, 1041-1042, 1044, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223-1224, 1227, 1229-1230, 1233-1234, 1237-1238, 1241-1242, 1244, 1246, 1249-1250, 1337-1338, 1341, 1343, 1345-1346, 1349-1350, 1353, 1355, 1357-1358, 1360, 1363-1364, 1366, 1369-1370, 1373, 1458, 1460, 1462, 1464, 1467, 1469-1470, 1473, 1475-1476, 1479-1480, 1482, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493-1494, 3317-3318, 3320, 3322, 3325, 3327-3328, 3331-3332, 3335-3336, 3338, 3341, 3343-3344, 3347-3348, 3350, 3353, 3523, 3525, 3527-3528, 3531-3532, 3534, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547-3548, 3550, 3552, 3555-3556, 3558, 3645-3646, 3649-3650, 3653, 3655-3656, 3658, 3660, 3663-3664, 3666, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677-3678, 3680, 3766, 3768, 3770, 3773-3774, 3776, 3779-3780, 3782, 3785, 3787, 3789-3790, 3792, 3794, 3797-3798, 3801, 3803
Pagine di riferimento e metodi di prova Typical RMS exciting power · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804
Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 1009-1010, 1013-1014, 1017, 1019-1020, 1022, 1025, 1027, 1029-1030, 1032, 1034, 1037, 1039-1040, 1043, 1045, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1225-1226, 1228, 1231-1232, 1235-1236, 1239-1240, 1243, 1245, 1247-1248, 1251, 1336, 1339-1340, 1342, 1344, 1347-1348, 1351-1352, 1354, 1356, 1359, 1361-1362, 1365, 1367-1368, 1371-1372, 1459, 1461, 1463, 1465-1466, 1468, 1471-1472, 1474, 1477-1478, 1481, 1483-1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1495, 3316, 3319, 3321, 3323-3324, 3326, 3329-3330, 3333-3334, 3337, 3339-3340, 3342, 3345-3346, 3349, 3351-3352, 3522, 3524, 3526, 3529-3530, 3533, 3535-3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3549, 3551, 3553-3554, 3557, 3559, 3644, 3647-3648, 3651-3652, 3654, 3657, 3659, 3661-3662, 3665, 3667-3668, 3670, 3672, 3674, 3676, 3679, 3681, 3767, 3769, 3771-3772, 3775, 3777-3778, 3781, 3783-3784, 3786, 3788, 3791, 3793, 3795-3796, 3799-3800, 3802
Pagine di riferimento e metodi di prova Typical RMS exciting power · Epstein secondo ASTM A343
Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels
Revisione October 2023 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 883-896, 898, 900, 902, 904-905, 925-938, 941-942, 944, 946-947, 1046-1059, 1062-1063, 1065, 1067-1068, 1130-1143, 1145, 1147, 1149, 1151-1152, 3190-3203, 3206-3207, 3209, 3211-3212, 3232-3245, 3248-3249, 3252-3254, 3354-3367, 3369, 3371, 3374-3376, 3438-3451, 3453, 3455, 3458-3460
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 — Typical core loss · Epstein secondo ASTM A343
Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 897, 901, 939, 943, 1060, 1064, 1102, 1106, 1144, 1148, 1266, 1270, 1388, 1392, 1510, 1514, 3204, 3208, 3246, 3250, 3368, 3372, 3410, 3414, 3452, 3456, 3574, 3578, 3696, 3700, 3818, 3822
Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein secondo ASTM A343
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, pagina 4 · Righe dei dati 899, 903, 940, 945, 1061, 1066, 1104, 1108, 1146, 1150, 1267, 1272, 1389, 1394, 1512, 1515, 3205, 3210, 3247, 3251, 3370, 3373, 3411, 3416, 3454, 3457, 3575, 3580, 3697, 3702, 3820, 3824
Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein secondo ASTM A343
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 906-924, 948-966, 1069-1087, 1153-1171, 3213-3231, 3255-3273, 3377-3395, 3461-3479
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 10 — Typical RMS exciting power · Epstein secondo ASTM A343
Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 1088-1101, 1103, 1105, 1107, 1109-1110, 1252-1265, 1268-1269, 1271, 1273-1274, 1374-1387, 1390-1391, 1393, 1395-1396, 1496-1509, 1511, 1513, 1516-1518, 3396-3409, 3412-3413, 3415, 3417-3418, 3560-3573, 3576-3577, 3579, 3581-3582, 3682-3695, 3698-3699, 3701, 3703-3704, 3804-3817, 3819, 3821, 3823, 3825-3826

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 — Typical core loss · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 1111-1129, 1275-1293, 1397-1415, 1519-1537, 3419-3437, 3583-3601, 3705-3723, 3827-3845

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 11 — Typical RMS exciting power · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4889

Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.0 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF, pagina 4 · Righe dei dati 4880, 4882, 4884, 4886, 4888, 4890

Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.4 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 4891, 4893

Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 17.8 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF, pagina 4 · Righe dei dati 4892, 4894

Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.2 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel

Revisione October 2024 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 517, 519, 522, 524-525, 527, 530, 532-533, 536, 538, 540-541, 543, 548, 550, 552, 556, 558, 640-641, 643, 646, 648-649, 651, 653, 656, 658-659, 661, 664, 666, 668, 671, 675, 677, 680, 762-763, 765, 768-769, 772, 774-775, 778, 780-781, 783, 786-787, 790, 794, 798-799, 802, 2825, 2827-2828, 2830, 2833-2834, 2837, 2839, 2841, 2843-2844, 2847-2848, 2851, 2853, 2857, 2861, 2863, 2865, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955-2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2971-2972, 2975, 2978, 2983, 2985, 2987, 3068, 3071, 3073, 3075-3076, 3078, 3080, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091-3092, 3094, 3097, 3100, 3104, 3107, 3109

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 10 — Typical core loss · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 518, 520-521, 523, 526, 528-529, 531, 534-535, 537, 539, 542, 544, 546, 549, 554-555, 557, 597-610, 613-614, 616, 618-619, 639, 642, 644-645, 647, 650, 652, 654-655, 657, 660, 662-663, 665, 670, 672, 676, 678-679, 719-732, 735-736, 738, 740-741, 761, 764, 766-767, 770-771, 773, 776-777, 779, 782, 784-785, 788, 792-793, 796, 800-801, 841-854, 857-858, 860, 862-863, 2824, 2826, 2829, 2831-2832, 2835-2836, 2838, 2840, 2842, 2845-2846, 2849-2850, 2854, 2856, 2860, 2862, 2864, 2904-2917, 2920-2921, 2924-2926, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969-2970, 2973, 2977, 2979, 2981, 2984, 2986, 3026-3039, 3041, 3043, 3046-3048, 3069-3070, 3072, 3074, 3077, 3079, 3081-3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3093, 3095, 3098, 3101, 3105-3106, 3108, 3148-3161, 3163, 3165, 3168-3170

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 — Typical core loss · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 545, 551, 611, 615, 667, 673, 733, 737, 789, 795, 855, 859, 2852, 2858, 2918, 2922, 2974, 2980, 3040, 3044, 3096, 3102, 3162, 3166

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 1 — Guaranteed core loss · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, pagina 3 · **Righe dei dati 547, 553, 612, 617, 669, 674, 734, 739, 791, 797, 856, 861, 2855, 2859, 2919, 2923, 2976, 2982, 3042, 3045, 3099, 3103, 3164, 3167**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, pagina 11 · **Righe dei dati 559, 562, 564, 566-567, 569, 571, 573, 575, 578, 580, 582-583, 585, 587, 589, 592-593, 595, 620-638, 682-683, 686-687, 690, 692, 694, 696-697, 699, 701, 704-705, 708, 710, 712-713, 715, 717, 742-760, 803, 805, 808, 810-811, 813, 815, 818-819, 822-823, 826, 828-829, 832-833, 835, 838, 840, 864-882, 2867-2868, 2870, 2873-2874, 2876, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891-2892, 2895-2896, 2899-2900, 2903, 2927-2945, 2989-2990, 2993, 2995, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009-3010, 3013-3014, 3017, 3019-3020, 3023-3024, 3049-3067, 3111-3112, 3114, 3117, 3119, 3121-3122, 3125-3126, 3129-3130, 3133-3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3147, 3171-3189**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 – Typical RMS exciting power · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, pagina 12 · **Righe dei dati 560-561, 563, 565, 568, 570, 572, 574, 576-577, 579, 581, 584, 586, 588, 590-591, 594, 596, 681, 684-685, 688-689, 691, 693, 695, 698, 700, 702-703, 706-707, 709, 711, 714, 716, 718, 804, 806-807, 809, 812, 814, 816-817, 820-821, 824-825, 827, 830-831, 834, 836-837, 839, 2866, 2869, 2871-2872, 2875, 2877-2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2893-2894, 2897-2898, 2901-2902, 2988, 2991-2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3011-3012, 3015-3016, 3018, 3021-3022, 3025, 3110, 3113, 3115-3116, 3118, 3120, 3123-3124, 3127-3128, 3131-3132, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145-3146**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 10, lower panel – RMS exciting power · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF, pagina 3 · **Righe dei dati 4867, 4869, 4871, 4873, 4875, 4877**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 1 – Guaranteed core loss · Non specificato per l'induzione magnetica

Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

PDF, pagina 3 · **Righe dei dati 4868, 4870, 4872, 4874, 4876, 4878**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · Non specificato per l'induzione magnetica

Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels

Revisione July 2025 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 4 · **Righe dei dati 495-509, 511, 513, 515-516, 1538-1552, 1554, 1557-1574, 1576, 1578, 1580-1581, 2802-2815, 2817-2818, 2821-2823, 3846-3859, 3861-3862, 3865-3881, 3883-3884, 3887-3889**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 – Typical core loss · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, pagina 3 · **Righe dei dati 510, 514, 1553, 1556, 1575, 1579, 2816, 2820, 3860, 3864, 3882, 3886, 4866, 4896, 4898**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, pagina 2 · **Righe dei dati 512, 1555, 1577, 2819, 3863, 3885, 4865, 4895, 4897**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 1 – Guaranteed core loss · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Raccolta indipendente

Raccolta indipendente di Chenfan Electric basata su dati pubblicati dai produttori, senza la loro approvazione.
L'accettazione è disciplinata dalle specifiche del produttore e dalle condizioni scritte dell'ordine. I valori tipici e di riferimento servono per la valutazione.
I dati del nastro sono un riferimento tecnico. Le perdite del nucleo finito richiedono una verifica separata.
Revisione 2026-11-14.2