# M110-27P

Prestazioni dell'acciaio magnetico CRGO

## Riepilogo dei dati

| | |
|---|---|
| Grado | M110-27P |
| Produttore e spessore | NLMK · 0.27 mm |
| Frequenze indicate | 50 Hz |
| Intervallo di densità di flusso pubblicato | 1.7 T |
| Livelli di densità di flusso | 1 |
| Proprietà | Perdite specifiche nel nucleo · Induzione magnetica |

## Prestazioni a 50 Hz

Tabella 01 · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9. · B o J non specificato

| Densità di flusso di picco (T) | Perdite specifiche nel nucleo<br>Massimo garantito · W/kg |
|---|---|
| **1.7** | 1.10 |

Tabella 02 · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9 · B o J non specificato

| Densità di flusso di picco (T) | Perdite specifiche nel nucleo<br>Tipico · W/kg |
|---|---|
| **1.7** | 1.07 |

## Altre proprietà

Frequenza non indicata separatamente

Tabella 03 · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.

| Intensità del campo magnetico (A/m) | Induzione magnetica<br>Minimo garantito · T |
|---|---|
| **800** | 1.88 |

Tabella 04 · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9

| Intensità del campo magnetico (A/m) | Induzione magnetica<br>Tipico · T |
|---|---|
| **800** | 1.87 |

Il trattino indica un valore non pubblicato.

# Fonti dei produttori e condizioni di prova

I riferimenti a tabelle e righe rimandano alle condizioni di prova originali.

## NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

Revisione 2024 (printed, cover) Documento ufficiale

**PDF, pagina 51 · Tabella 01**

§9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF, pagina 51 · Tabella 02**

§9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

**PDF, pagina 51 · Tabella 03**

§9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

**PDF, pagina 51 · Tabella 04**

§9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

### Raccolta indipendente

Raccolta indipendente di Chenfan Electric basata su dati pubblicati dai produttori.
L'accettazione è disciplinata dalle specifiche del produttore e dalle condizioni scritte dell'ordine. I valori tipici e di riferimento servono per la valutazione.
I dati del nastro sono un riferimento tecnico. Le perdite del nucleo finito richiedono una verifica separata.

Revisione 2026-11-14.2