# Baosteel

Riferimento dei gradi del produttore

## Riepilogo dei dati

| | |
|---|---|
| Schede tecniche per grado | 148 |
| Valori pubblicati | 1243 |
| Frequenze indicate | 50 Hz / 60 Hz |
| Intervallo di densità di flusso pubblicato | 1.5-1.7 T |
| Livelli di densità di flusso | 2 |

## Prestazioni a 50 Hz

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **18QG080** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Tipico |
| 2 | **18QG080** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 3 | **18QG085** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Tipico |
| 4 | **18QG085** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Tipico |
| 5 | **18QG095** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Tipico |
| 6 | **18QG095** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Tipico |
| 7 | **18RK065** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.48** W/kg | Tipico |
| 8 | **18RK065** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.64** W/kg | Tipico |
| 9 | **18RK070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.50** W/kg | Tipico |
| 10 | **18RK070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.68** W/kg | Tipico |
| 11 | **18RK075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.51** W/kg | Tipico |
| 12 | **18RK075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 13 | **18RK085** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.56** W/kg | Tipico |
| 14 | **18RK085** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Tipico |
| 15 | **20QG080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Tipico |
| 16 | **20QG080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 17 | **20QG085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **20QG085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Tipico |
| 19 | **20QG095** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.65** W/kg | Tipico |
| 20 | **20QG095** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Tipico |
| 21 | **20RK070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.50** W/kg | Tipico |
| 22 | **20RK070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.68** W/kg | Tipico |
| 23 | **20RK075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.52** W/kg | Tipico |
| 24 | **20RK075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Tipico |
| 25 | **20RK085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.57** W/kg | Tipico |
| 26 | **20RK085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Tipico |
| 27 | **23Q110** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Tipico |
| 28 | **23Q110** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Tipico |
| 29 | **23QG085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Tipico |
| 30 | **23QG085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Tipico |
| 31 | **23QG090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Tipico |
| 32 | **23QG090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Tipico |
| 33 | **23QG095** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Tipico |
| 34 | **23QG095** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Tipico |
| 35 | **23QG100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Tipico |
| 36 | **23QG100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Tipico |
| 37 | **23RK075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Tipico |
| 38 | **23RK075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.75** W/kg | Tipico |
| 39 | **23RK080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.57** W/kg | Tipico |
| 40 | **23RK080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 41 | **23RK085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Tipico |
| 42 | **23RK085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.81** W/kg | Tipico |
| 43 | **23RK090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Tipico |
| 44 | **23RK090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Tipico |
| 45 | **23RK100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | **23RK100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Tipico |
| 47 | **27Q120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.77** W/kg | Tipico |
| 48 | **27Q120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.06** W/kg | Tipico |
| 49 | **27QG090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Tipico |
| 50 | **27QG090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Tipico |
| 51 | **27QG095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Tipico |
| 52 | **27QG095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Tipico |
| 53 | **27QG100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Tipico |
| 54 | **27QG100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Tipico |
| 55 | **27QG120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 56 | **27QG120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Tipico |
| 57 | **27RK085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.63** W/kg | Tipico |
| 58 | **27RK085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Tipico |
| 59 | **27RK090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Tipico |
| 60 | **27RK090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Tipico |
| 61 | **27RK095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Tipico |
| 62 | **27RK095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Tipico |
| 63 | **27RK100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Tipico |
| 64 | **27RK100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Tipico |
| 65 | **30Q120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 66 | **30Q120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Tipico |
| 67 | **30Q130** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Tipico |
| 68 | **30Q130** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.13** W/kg | Tipico |
| 69 | **30QG100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 70 | **30QG100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Tipico |
| 71 | **30QG105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.75** W/kg | Tipico |
| 72 | **30QG105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Tipico |
| 73 | **30QG120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | **30QG120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Tipico |
| 75 | **30RK095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Tipico |
| 76 | **30RK095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Tipico |
| 77 | **30RK100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Tipico |
| 78 | **30RK100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.94** W/kg | Tipico |
| 79 | **30RK105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Tipico |
| 80 | **30RK105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Tipico |
| 81 | **35Q145** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.92** W/kg | Tipico |
| 82 | **35Q145** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.23** W/kg | Tipico |
| 83 | **35Q155** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Tipico |
| 84 | **35Q155** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.30** W/kg | Tipico |
| 85 | **35QG135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Tipico |
| 86 | **35QG135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.16** W/kg | Tipico |
| 87 | **B18HS065** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.65** W/kg | Massimo garantito |
| 88 | **B18HS065** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.64** W/kg | Tipico |
| 89 | **B18HS070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Massimo garantito |
| 90 | **B18HS070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.68** W/kg | Tipico |
| 91 | **B18HS075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Massimo garantito |
| 92 | **B18HS075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 93 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.52** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 94 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.51** W/kg | Tipico |
| 95 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.70** W/kg | Massimo garantito |
| 96 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Tipico |
| 97 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 98 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Tipico |
| 99 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.75** W/kg | Massimo garantito |
| 100 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Tipico |
| 101 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Tipico |
| 103 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Massimo garantito |
| 104 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Tipico |
| 105 | **B18P085** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 106 | **B18P085** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Massimo garantito |
| 107 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.41** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 108 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.40** W/kg | Tipico |
| 109 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.55** W/kg | Massimo garantito |
| 110 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.54** W/kg | Tipico |
| 111 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.45** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 112 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.44** W/kg | Tipico |
| 113 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.60** W/kg | Massimo garantito |
| 114 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.59** W/kg | Tipico |
| 115 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.47** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 116 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.48** W/kg | Tipico |
| 117 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.64** W/kg | Massimo garantito |
| 118 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.64** W/kg | Tipico |
| 119 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.51** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 120 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.50** W/kg | Tipico |
| 121 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Massimo garantito |
| 122 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.68** W/kg | Tipico |
| 123 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.54** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 124 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.52** W/kg | Tipico |
| 125 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Massimo garantito |
| 126 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 127 | **B20HS065** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.65** W/kg | Massimo garantito |
| 128 | **B20HS065** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.64** W/kg | Tipico |
| 129 | **B20HS070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Massimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | **B20HS070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.68** W/kg | Tipico |
| 131 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.56** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 132 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Massimo garantito |
| 133 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 134 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.60** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 135 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Massimo garantito |
| 136 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 137 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 138 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Massimo garantito |
| 139 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Tipico |
| 140 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 141 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Tipico |
| 142 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.75** W/kg | Massimo garantito |
| 143 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Tipico |
| 144 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 145 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Tipico |
| 146 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Massimo garantito |
| 147 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Tipico |
| 148 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 149 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.60** W/kg | Tipico |
| 150 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Massimo garantito |
| 151 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Tipico |
| 152 | **B20PD080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 153 | **B20PD080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Massimo garantito |
| 154 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.45** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 155 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.44** W/kg | Tipico |
| 156 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.60** W/kg | Massimo garantito |
| 157 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.59** W/kg | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.48** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 159 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.47** W/kg | Tipico |
| 160 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.65** W/kg | Massimo garantito |
| 161 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.64** W/kg | Tipico |
| 162 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.51** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 163 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.51** W/kg | Tipico |
| 164 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Massimo garantito |
| 165 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.68** W/kg | Tipico |
| 166 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.54** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 167 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.53** W/kg | Tipico |
| 168 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Massimo garantito |
| 169 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 170 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.56** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 171 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Tipico |
| 172 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Massimo garantito |
| 173 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.77** W/kg | Tipico |
| 174 | **B20R085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.60** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 175 | **B20R085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.82** W/kg | Massimo garantito |
| 176 | **B20RD065** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.47** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 177 | **B20RD065** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.64** W/kg | Massimo garantito |
| 178 | **B20RD070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.51** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 179 | **B20RD070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Massimo garantito |
| 180 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 181 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Tipico |
| 182 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Massimo garantito |
| 183 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Tipico |
| 184 | **B23HS070** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.70** W/kg | Massimo garantito |
| 185 | **B23HS070** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.57** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 187 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Tipico |
| 188 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Massimo garantito |
| 189 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 190 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 191 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Tipico |
| 192 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Massimo garantito |
| 193 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 194 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.65** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 195 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.60** W/kg | Tipico |
| 196 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Massimo garantito |
| 197 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Tipico |
| 198 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 199 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.63** W/kg | Tipico |
| 200 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Massimo garantito |
| 201 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Tipico |
| 202 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.60** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 203 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Tipico |
| 204 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Massimo garantito |
| 205 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Tipico |
| 206 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 207 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Tipico |
| 208 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Massimo garantito |
| 209 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Tipico |
| 210 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.65** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 211 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Tipico |
| 212 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Massimo garantito |
| 213 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 215 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Tipico |
| 216 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Massimo garantito |
| 217 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Tipico |
| 218 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 219 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Tipico |
| 220 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.96** W/kg | Massimo garantito |
| 221 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Tipico |
| 222 | **B23PD085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 223 | **B23PD085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Massimo garantito |
| 224 | **B23PD090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 225 | **B23PD090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Massimo garantito |
| 226 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.54** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 227 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.52** W/kg | Tipico |
| 228 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.70** W/kg | Massimo garantito |
| 229 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.69** W/kg | Tipico |
| 230 | **B23R070-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.54** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 231 | **B23R070-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.70** W/kg | Massimo garantito |
| 232 | **B23R070-LM** Baosteel | 0.23 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Massimo garantito |
| 233 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.56** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 234 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.56** W/kg | Tipico |
| 235 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.75** W/kg | Massimo garantito |
| 236 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Tipico |
| 237 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.56** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 238 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.56** W/kg | Tipico |
| 239 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.75** W/kg | Massimo garantito |
| 240 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 241 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Massimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **53** dB(A) | Tipico |
| 243 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 244 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.57** W/kg | Tipico |
| 245 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Massimo garantito |
| 246 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.77** W/kg | Tipico |
| 247 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 248 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.57** W/kg | Tipico |
| 249 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.79** W/kg | Massimo garantito |
| 250 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.77** W/kg | Tipico |
| 251 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Massimo garantito |
| 252 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **53** dB(A) | Tipico |
| 253 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 254 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Tipico |
| 255 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.82** W/kg | Massimo garantito |
| 256 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Tipico |
| 257 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 258 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Tipico |
| 259 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.82** W/kg | Massimo garantito |
| 260 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Tipico |
| 261 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Massimo garantito |
| 262 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **53** dB(A) | Tipico |
| 263 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.65** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 264 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Tipico |
| 265 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Massimo garantito |
| 266 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Tipico |
| 267 | **B23R090-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.65** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 268 | **B23R090-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Massimo garantito |
| 269 | **B23R090-LM** Baosteel | 0.23 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Massimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | **B23RD070** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.53** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 271 | **B23RD070** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.70** W/kg | Massimo garantito |
| 272 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 273 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.55** W/kg | Tipico |
| 274 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.74** W/kg | Massimo garantito |
| 275 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 276 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 277 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.57** W/kg | Tipico |
| 278 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Massimo garantito |
| 279 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.76** W/kg | Tipico |
| 280 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.60** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 281 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Tipico |
| 282 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.81** W/kg | Massimo garantito |
| 283 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 284 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 285 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Tipico |
| 286 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Massimo garantito |
| 287 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Tipico |
| 288 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 289 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.75** W/kg | Tipico |
| 290 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Massimo garantito |
| 291 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Tipico |
| 292 | **B27G140-NC** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **1.09** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 293 | **B27G140-NC** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.38** W/kg | Massimo garantito |
| 294 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 295 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Tipico |
| 296 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Massimo garantito |
| 297 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | **B27P085-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 299 | **B27P085-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Massimo garantito |
| 300 | **B27P085-LM** Baosteel | 0.27 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Massimo garantito |
| 301 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 302 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Tipico |
| 303 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Massimo garantito |
| 304 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Tipico |
| 305 | **B27P090-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 306 | **B27P090-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Massimo garantito |
| 307 | **B27P090-LM** Baosteel | 0.27 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Massimo garantito |
| 308 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 309 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Tipico |
| 310 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Massimo garantito |
| 311 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Tipico |
| 312 | **B27P095-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 313 | **B27P095-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Massimo garantito |
| 314 | **B27P095-LM** Baosteel | 0.27 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Massimo garantito |
| 315 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 316 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Tipico |
| 317 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.96** W/kg | Massimo garantito |
| 318 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.94** W/kg | Tipico |
| 319 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 320 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Tipico |
| 321 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.96** W/kg | Massimo garantito |
| 322 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Tipico |
| 323 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Massimo garantito |
| 324 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **55** dB(A) | Tipico |
| 325 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Tipico |
| 327 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Massimo garantito |
| 328 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Tipico |
| 329 | **B27P110-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 330 | **B27P110-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Massimo garantito |
| 331 | **B27P110-LM** Baosteel | 0.27 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Massimo garantito |
| 332 | **B27P120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.82** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 333 | **B27P120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.10** W/kg | Massimo garantito |
| 334 | **B27P120-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.82** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 335 | **B27P120-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.10** W/kg | Massimo garantito |
| 336 | **B27P120-LM** Baosteel | 0.27 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Massimo garantito |
| 337 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 338 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Tipico |
| 339 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Massimo garantito |
| 340 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 341 | **B27R080-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.61** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 342 | **B27R080-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.80** W/kg | Massimo garantito |
| 343 | **B27R080-LM** Baosteel | 0.27 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Massimo garantito |
| 344 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 345 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Tipico |
| 346 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Massimo garantito |
| 347 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.82** W/kg | Tipico |
| 348 | **B27R085-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 349 | **B27R085-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Massimo garantito |
| 350 | **B27R085-LM** Baosteel | 0.27 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Massimo garantito |
| 351 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 352 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Tipico |
| 353 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Massimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.86** W/kg | Tipico |
| 355 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 356 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.63** W/kg | Tipico |
| 357 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.87** W/kg | Massimo garantito |
| 358 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Tipico |
| 359 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Massimo garantito |
| 360 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **55** dB(A) | Tipico |
| 361 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 362 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Tipico |
| 363 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Massimo garantito |
| 364 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Tipico |
| 365 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 366 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Tipico |
| 367 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Massimo garantito |
| 368 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Tipico |
| 369 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **58** dB(A) | Massimo garantito |
| 370 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **55** dB(A) | Tipico |
| 371 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 372 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.79** W/kg | Tipico |
| 373 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Massimo garantito |
| 374 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Tipico |
| 375 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 376 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Tipico |
| 377 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Massimo garantito |
| 378 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.13** W/kg | Tipico |
| 379 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 380 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Tipico |
| 381 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Massimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Tipico |
| 383 | **B30P090-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 384 | **B30P090-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Massimo garantito |
| 385 | **B30P090-LM** Baosteel | 0.30 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Massimo garantito |
| 386 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 387 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Tipico |
| 388 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Massimo garantito |
| 389 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.94** W/kg | Tipico |
| 390 | **B30P095-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 391 | **B30P095-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Massimo garantito |
| 392 | **B30P095-LM** Baosteel | 0.30 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Massimo garantito |
| 393 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 394 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 395 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Massimo garantito |
| 396 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Tipico |
| 397 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 398 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 399 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Massimo garantito |
| 400 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Tipico |
| 401 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Massimo garantito |
| 402 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **55** dB(A) | Tipico |
| 403 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 404 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Tipico |
| 405 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.01** W/kg | Massimo garantito |
| 406 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Tipico |
| 407 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 408 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Tipico |
| 409 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.01** W/kg | Massimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.01** W/kg | Tipico |
| 411 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Massimo garantito |
| 412 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **55** dB(A) | Tipico |
| 413 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.79** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 414 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Tipico |
| 415 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.05** W/kg | Massimo garantito |
| 416 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.02** W/kg | Tipico |
| 417 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.79** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 418 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 419 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.05** W/kg | Massimo garantito |
| 420 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Tipico |
| 421 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Massimo garantito |
| 422 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **55** dB(A) | Tipico |
| 423 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 424 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Tipico |
| 425 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Massimo garantito |
| 426 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Tipico |
| 427 | **B30R090-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 428 | **B30R090-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Massimo garantito |
| 429 | **B30R090-LM** Baosteel | 0.30 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Massimo garantito |
| 430 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 431 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Tipico |
| 432 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Massimo garantito |
| 433 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.91** W/kg | Tipico |
| 434 | **B30R095-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 435 | **B30R095-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.92** W/kg | Massimo garantito |
| 436 | **B30R095-LM** Baosteel | 0.30 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Massimo garantito |
| 437 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Tipico |
| 439 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.96** W/kg | Massimo garantito |
| 440 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.94** W/kg | Tipico |
| 441 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 442 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Tipico |
| 443 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.96** W/kg | Massimo garantito |
| 444 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Tipico |
| 445 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Massimo garantito |
| 446 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **55** dB(A) | Tipico |
| 447 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 448 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Tipico |
| 449 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Massimo garantito |
| 450 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Tipico |
| 451 | **B30R105-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 452 | **B30R105-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Massimo garantito |
| 453 | **B30R105-LM** Baosteel | 0.30 | Livello di velocità di magnetostrizione | 50 Hz / 1.7 T (J) | **60** dB(A) | Massimo garantito |
| 454 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 455 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.90** W/kg | Tipico |
| 456 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Massimo garantito |
| 457 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Tipico |
| 458 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.95** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 459 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Tipico |
| 460 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Massimo garantito |
| 461 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.23** W/kg | Tipico |
| 462 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **1.02** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 463 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Tipico |
| 464 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.35** W/kg | Massimo garantito |
| 465 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.30** W/kg | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 467 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Tipico |
| 468 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.12** W/kg | Massimo garantito |
| 469 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.11** W/kg | Tipico |
| 470 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 471 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Tipico |
| 472 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Massimo garantito |
| 473 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.14** W/kg | Tipico |
| 474 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 475 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.5 T (J) | **0.89** W/kg | Tipico |
| 476 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Massimo garantito |
| 477 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 50 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Tipico |

## Prestazioni a 60 Hz

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | **18QG080** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Tipico |
| 479 | **18QG080** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Tipico |
| 480 | **18QG085** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.79** W/kg | Tipico |
| 481 | **18QG085** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Tipico |
| 482 | **18QG095** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.83** W/kg | Tipico |
| 483 | **18QG095** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Tipico |
| 484 | **18RK065** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Tipico |
| 485 | **18RK065** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.85** W/kg | Tipico |
| 486 | **18RK070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Tipico |
| 487 | **18RK070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Tipico |
| 488 | **18RK075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Tipico |
| 489 | **18RK075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Tipico |
| 490 | **18RK085** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | **18RK085** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.06** W/kg | Tipico |
| 492 | **20QG080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Tipico |
| 493 | **20QG080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.02** W/kg | Tipico |
| 494 | **20QG085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Tipico |
| 495 | **20QG085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.09** W/kg | Tipico |
| 496 | **20QG095** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Tipico |
| 497 | **20QG095** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Tipico |
| 498 | **20RK070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Tipico |
| 499 | **20RK070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Tipico |
| 500 | **20RK075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Tipico |
| 501 | **20RK075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Tipico |
| 502 | **20RK085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Tipico |
| 503 | **20RK085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Tipico |
| 504 | **23Q110** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Tipico |
| 505 | **23Q110** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.29** W/kg | Tipico |
| 506 | **23QG085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Tipico |
| 507 | **23QG085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.09** W/kg | Tipico |
| 508 | **23QG090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Tipico |
| 509 | **23QG090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Tipico |
| 510 | **23QG095** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Tipico |
| 511 | **23QG095** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Tipico |
| 512 | **23QG100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.88** W/kg | Tipico |
| 513 | **23QG100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.21** W/kg | Tipico |
| 514 | **23RK075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Tipico |
| 515 | **23RK075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Tipico |
| 516 | **23RK080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Tipico |
| 517 | **23RK080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Tipico |
| 518 | **23RK085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.77** W/kg | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | **23RK085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.06** W/kg | Tipico |
| 520 | **23RK090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Tipico |
| 521 | **23RK090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.11** W/kg | Tipico |
| 522 | **23RK100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Tipico |
| 523 | **23RK100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Tipico |
| 524 | **27Q120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Tipico |
| 525 | **27Q120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.38** W/kg | Tipico |
| 526 | **27QG090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Tipico |
| 527 | **27QG090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Tipico |
| 528 | **27QG095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Tipico |
| 529 | **27QG095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Tipico |
| 530 | **27QG100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.92** W/kg | Tipico |
| 531 | **27QG100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Tipico |
| 532 | **27QG120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.96** W/kg | Tipico |
| 533 | **27QG120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.31** W/kg | Tipico |
| 534 | **27RK085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.83** W/kg | Tipico |
| 535 | **27RK085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.10** W/kg | Tipico |
| 536 | **27RK090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Tipico |
| 537 | **27RK090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.14** W/kg | Tipico |
| 538 | **27RK095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.88** W/kg | Tipico |
| 539 | **27RK095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Tipico |
| 540 | **27RK100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Tipico |
| 541 | **27RK100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Tipico |
| 542 | **30Q120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.02** W/kg | Tipico |
| 543 | **30Q120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.40** W/kg | Tipico |
| 544 | **30Q130** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.07** W/kg | Tipico |
| 545 | **30Q130** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.48** W/kg | Tipico |
| 546 | **30QG100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | **30QG100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.29** W/kg | Tipico |
| 548 | **30QG105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.99** W/kg | Tipico |
| 549 | **30QG105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.31** W/kg | Tipico |
| 550 | **30QG120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.00** W/kg | Tipico |
| 551 | **30QG120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.36** W/kg | Tipico |
| 552 | **30RK095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.90** W/kg | Tipico |
| 553 | **30RK095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.21** W/kg | Tipico |
| 554 | **30RK100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.95** W/kg | Tipico |
| 555 | **30RK100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.24** W/kg | Tipico |
| 556 | **30RK105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.96** W/kg | Tipico |
| 557 | **30RK105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.27** W/kg | Tipico |
| 558 | **35Q145** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.24** W/kg | Tipico |
| 559 | **35Q145** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.64** W/kg | Tipico |
| 560 | **35Q155** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.32** W/kg | Tipico |
| 561 | **35Q155** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.73** W/kg | Tipico |
| 562 | **35QG135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.17** W/kg | Tipico |
| 563 | **35QG135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.53** W/kg | Tipico |
| 564 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 565 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.66** W/kg | Tipico |
| 566 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.91** W/kg | Massimo garantito |
| 567 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Tipico |
| 568 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 569 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 570 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Massimo garantito |
| 571 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.96** W/kg | Tipico |
| 572 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 573 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Tipico |
| 574 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Massimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.02** W/kg | Tipico |
| 576 | **B18P085** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 577 | **B18P085** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Massimo garantito |
| 578 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.53** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 579 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.52** W/kg | Tipico |
| 580 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.71** W/kg | Massimo garantito |
| 581 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.70** W/kg | Tipico |
| 582 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 583 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.58** W/kg | Tipico |
| 584 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.78** W/kg | Massimo garantito |
| 585 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.77** W/kg | Tipico |
| 586 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 587 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.63** W/kg | Tipico |
| 588 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Massimo garantito |
| 589 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Tipico |
| 590 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 591 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.65** W/kg | Tipico |
| 592 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.90** W/kg | Massimo garantito |
| 593 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Tipico |
| 594 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 595 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Tipico |
| 596 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Massimo garantito |
| 597 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.94** W/kg | Tipico |
| 598 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 599 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Massimo garantito |
| 600 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 601 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Massimo garantito |
| 602 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.83** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Massimo garantito |
| 604 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 605 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 606 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Massimo garantito |
| 607 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Tipico |
| 608 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 609 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 610 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Massimo garantito |
| 611 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.03** W/kg | Tipico |
| 612 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 613 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Tipico |
| 614 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.09** W/kg | Massimo garantito |
| 615 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Tipico |
| 616 | **B20PD080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 617 | **B20PD080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Massimo garantito |
| 618 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.60** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 619 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.59** W/kg | Tipico |
| 620 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.77** W/kg | Massimo garantito |
| 621 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.76** W/kg | Tipico |
| 622 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.64** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 623 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.62** W/kg | Tipico |
| 624 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.83** W/kg | Massimo garantito |
| 625 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.82** W/kg | Tipico |
| 626 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 627 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.67** W/kg | Tipico |
| 628 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.88** W/kg | Massimo garantito |
| 629 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.89** W/kg | Tipico |
| 630 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.70** W/kg | Tipico |
| 632 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Massimo garantito |
| 633 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Tipico |
| 634 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 635 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.72** W/kg | Tipico |
| 636 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.00** W/kg | Massimo garantito |
| 637 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Tipico |
| 638 | **B20R085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 639 | **B20R085** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.05** W/kg | Massimo garantito |
| 640 | **B20RD065** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.63** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 641 | **B20RD065** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.84** W/kg | Massimo garantito |
| 642 | **B20RD070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.68** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 643 | **B20RD070** Baosteel | 0.20 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.91** W/kg | Massimo garantito |
| 644 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.96** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 645 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Tipico |
| 646 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.41** W/kg | Massimo garantito |
| 647 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.29** W/kg | Tipico |
| 648 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.75** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 649 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 650 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Massimo garantito |
| 651 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Tipico |
| 652 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 653 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 654 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.05** W/kg | Massimo garantito |
| 655 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.02** W/kg | Tipico |
| 656 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 657 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Tipico |
| 658 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.10** W/kg | Massimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.07** W/kg | Tipico |
| 660 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 661 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.83** W/kg | Tipico |
| 662 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Massimo garantito |
| 663 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.11** W/kg | Tipico |
| 664 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.79** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 665 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 666 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Massimo garantito |
| 667 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Tipico |
| 668 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.84** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 669 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Tipico |
| 670 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.12** W/kg | Massimo garantito |
| 671 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.09** W/kg | Tipico |
| 672 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 673 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Tipico |
| 674 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Massimo garantito |
| 675 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.14** W/kg | Tipico |
| 676 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.90** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 677 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Tipico |
| 678 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Massimo garantito |
| 679 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Tipico |
| 680 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 681 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.88** W/kg | Tipico |
| 682 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Massimo garantito |
| 683 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.21** W/kg | Tipico |
| 684 | **B23PD085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.83** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 685 | **B23PD085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.10** W/kg | Massimo garantito |
| 686 | **B23PD090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | **B23PD090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.14** W/kg | Massimo garantito |
| 688 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 689 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.69** W/kg | Tipico |
| 690 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Massimo garantito |
| 691 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.91** W/kg | Tipico |
| 692 | **B23R070-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 693 | **B23R070-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Massimo garantito |
| 694 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 695 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Tipico |
| 696 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Massimo garantito |
| 697 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Tipico |
| 698 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 699 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.74** W/kg | Tipico |
| 700 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.99** W/kg | Massimo garantito |
| 701 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Tipico |
| 702 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 703 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Tipico |
| 704 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Massimo garantito |
| 705 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.01** W/kg | Tipico |
| 706 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 707 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Tipico |
| 708 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Massimo garantito |
| 709 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.01** W/kg | Tipico |
| 710 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 711 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 712 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Massimo garantito |
| 713 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Tipico |
| 714 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 716 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Massimo garantito |
| 717 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.04** W/kg | Tipico |
| 718 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 719 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Tipico |
| 720 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Massimo garantito |
| 721 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.11** W/kg | Tipico |
| 722 | **B23R090-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 723 | **B23R090-LM** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Massimo garantito |
| 724 | **B23RD070** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.71** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 725 | **B23RD070** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.93** W/kg | Massimo garantito |
| 726 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 727 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.73** W/kg | Tipico |
| 728 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.97** W/kg | Massimo garantito |
| 729 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.95** W/kg | Tipico |
| 730 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.77** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 731 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.76** W/kg | Tipico |
| 732 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.02** W/kg | Massimo garantito |
| 733 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **0.98** W/kg | Tipico |
| 734 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 735 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 736 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.06** W/kg | Massimo garantito |
| 737 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.01** W/kg | Tipico |
| 738 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 739 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.80** W/kg | Tipico |
| 740 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.14** W/kg | Massimo garantito |
| 741 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.07** W/kg | Tipico |
| 742 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.07** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.99** W/kg | Tipico |
| 744 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.51** W/kg | Massimo garantito |
| 745 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.34** W/kg | Tipico |
| 746 | **B27G140-NC** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.40** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 747 | **B27G140-NC** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.76** W/kg | Massimo garantito |
| 748 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 749 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.84** W/kg | Tipico |
| 750 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.13** W/kg | Massimo garantito |
| 751 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.12** W/kg | Tipico |
| 752 | **B27P085-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 753 | **B27P085-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.13** W/kg | Massimo garantito |
| 754 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.89** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 755 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.88** W/kg | Tipico |
| 756 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Massimo garantito |
| 757 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.16** W/kg | Tipico |
| 758 | **B27P090-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.89** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 759 | **B27P090-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Massimo garantito |
| 760 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 761 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Tipico |
| 762 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.23** W/kg | Massimo garantito |
| 763 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.21** W/kg | Tipico |
| 764 | **B27P095-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 765 | **B27P095-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.23** W/kg | Massimo garantito |
| 766 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.96** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 767 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.92** W/kg | Tipico |
| 768 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.27** W/kg | Massimo garantito |
| 769 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.24** W/kg | Tipico |
| 770 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.96** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Tipico |
| 772 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.27** W/kg | Massimo garantito |
| 773 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.21** W/kg | Tipico |
| 774 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 775 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.95** W/kg | Tipico |
| 776 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.36** W/kg | Massimo garantito |
| 777 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.28** W/kg | Tipico |
| 778 | **B27P110-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 779 | **B27P110-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.36** W/kg | Massimo garantito |
| 780 | **B27P120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.09** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 781 | **B27P120** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.45** W/kg | Massimo garantito |
| 782 | **B27P120-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.09** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 783 | **B27P120-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.45** W/kg | Massimo garantito |
| 784 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 785 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.78** W/kg | Tipico |
| 786 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.06** W/kg | Massimo garantito |
| 787 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.02** W/kg | Tipico |
| 788 | **B27R080-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.81** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 789 | **B27R080-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.06** W/kg | Massimo garantito |
| 790 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.84** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 791 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.82** W/kg | Tipico |
| 792 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.11** W/kg | Massimo garantito |
| 793 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.08** W/kg | Tipico |
| 794 | **B27R085-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.84** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 795 | **B27R085-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.11** W/kg | Massimo garantito |
| 796 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 797 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.86** W/kg | Tipico |
| 798 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Massimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.13** W/kg | Tipico |
| 800 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.87** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 801 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.85** W/kg | Tipico |
| 802 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.15** W/kg | Massimo garantito |
| 803 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.12** W/kg | Tipico |
| 804 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 805 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.88** W/kg | Tipico |
| 806 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Massimo garantito |
| 807 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.17** W/kg | Tipico |
| 808 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 809 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.90** W/kg | Tipico |
| 810 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Massimo garantito |
| 811 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.19** W/kg | Tipico |
| 812 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.07** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 813 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.05** W/kg | Tipico |
| 814 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.52** W/kg | Massimo garantito |
| 815 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.43** W/kg | Tipico |
| 816 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.12** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 817 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.08** W/kg | Tipico |
| 818 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.58** W/kg | Massimo garantito |
| 819 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.49** W/kg | Tipico |
| 820 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.92** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 821 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Tipico |
| 822 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Massimo garantito |
| 823 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.19** W/kg | Tipico |
| 824 | **B30P090-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.92** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 825 | **B30P090-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Massimo garantito |
| 826 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.97** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.95** W/kg | Tipico |
| 828 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Massimo garantito |
| 829 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Tipico |
| 830 | **B30P095-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.97** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 831 | **B30P095-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.25** W/kg | Massimo garantito |
| 832 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.00** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 833 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Tipico |
| 834 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.30** W/kg | Massimo garantito |
| 835 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.29** W/kg | Tipico |
| 836 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.00** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 837 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Tipico |
| 838 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.30** W/kg | Massimo garantito |
| 839 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.29** W/kg | Tipico |
| 840 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.02** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 841 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.99** W/kg | Tipico |
| 842 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.34** W/kg | Massimo garantito |
| 843 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.31** W/kg | Tipico |
| 844 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.02** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 845 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Tipico |
| 846 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.34** W/kg | Massimo garantito |
| 847 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.34** W/kg | Tipico |
| 848 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.05** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 849 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Tipico |
| 850 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.39** W/kg | Massimo garantito |
| 851 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.35** W/kg | Tipico |
| 852 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.05** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 853 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.04** W/kg | Tipico |
| 854 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.39** W/kg | Massimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.38** W/kg | Tipico |
| 856 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 857 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.90** W/kg | Tipico |
| 858 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Massimo garantito |
| 859 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.16** W/kg | Tipico |
| 860 | **B30R090-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.91** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 861 | **B30R090-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.18** W/kg | Massimo garantito |
| 862 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.94** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 863 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.93** W/kg | Tipico |
| 864 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Massimo garantito |
| 865 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.20** W/kg | Tipico |
| 866 | **B30R095-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.94** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 867 | **B30R095-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Massimo garantito |
| 868 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 869 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.95** W/kg | Tipico |
| 870 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.26** W/kg | Massimo garantito |
| 871 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.24** W/kg | Tipico |
| 872 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 873 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.94** W/kg | Tipico |
| 874 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.26** W/kg | Massimo garantito |
| 875 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.22** W/kg | Tipico |
| 876 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 877 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **0.98** W/kg | Tipico |
| 878 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.32** W/kg | Massimo garantito |
| 879 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.28** W/kg | Tipico |
| 880 | **B30R105-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.01** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 881 | **B30R105-LM** Baosteel | 0.30 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.32** W/kg | Massimo garantito |
| 882 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.23** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.21** W/kg | Tipico |
| 884 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.61** W/kg | Massimo garantito |
| 885 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.58** W/kg | Tipico |
| 886 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.27** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 887 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.25** W/kg | Tipico |
| 888 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.67** W/kg | Massimo garantito |
| 889 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.64** W/kg | Tipico |
| 890 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.37** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 891 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.32** W/kg | Tipico |
| 892 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.80** W/kg | Massimo garantito |
| 893 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.73** W/kg | Tipico |
| 894 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.15** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 895 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.14** W/kg | Tipico |
| 896 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.50** W/kg | Massimo garantito |
| 897 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.48** W/kg | Tipico |
| 898 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.17** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 899 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.16** W/kg | Tipico |
| 900 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.53** W/kg | Massimo garantito |
| 901 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.52** W/kg | Tipico |
| 902 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.20** W/kg | Valore di riferimento pubblicato |
| 903 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.5 T (J) | **1.18** W/kg | Tipico |
| 904 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.58** W/kg | Massimo garantito |
| 905 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Perdite specifiche nel nucleo | 60 Hz / 1.7 T (J) | **1.55** W/kg | Tipico |

## Altre proprietà

Frequenza non indicata separatamente

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | **18QG080** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 907 | **18QG085** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | **18QG095** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 909 | **18RK065** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 910 | **18RK070** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 911 | **18RK075** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Tipico |
| 912 | **18RK085** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Tipico |
| 913 | **20QG080** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 914 | **20QG085** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 915 | **20QG095** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 916 | **20RK070** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 917 | **20RK075** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 918 | **20RK085** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 919 | **23Q110** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Tipico |
| 920 | **23QG085** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 921 | **23QG090** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 922 | **23QG095** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 923 | **23QG100** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 924 | **23RK075** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 925 | **23RK080** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 926 | **23RK085** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 927 | **23RK090** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 928 | **23RK100** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 929 | **27Q120** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Tipico |
| 930 | **27QG090** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 931 | **27QG095** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 932 | **27QG100** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 933 | **27QG120** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 934 | **27RK085** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 935 | **27RK090** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 | **27RK095** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 937 | **27RK100** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 938 | **30Q120** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 939 | **30Q130** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Tipico |
| 940 | **30QG100** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 941 | **30QG105** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 942 | **30QG120** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 943 | **30RK095** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 944 | **30RK100** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 945 | **30RK105** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 946 | **35Q145** Baosteel | 0.35 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.87** T | Tipico |
| 947 | **35Q155** Baosteel | 0.35 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.86** T | Tipico |
| 948 | **35QG135** Baosteel | 0.35 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 949 | **B18HS065** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 950 | **B18HS065** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 951 | **B18HS065** Baosteel | 0.18 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 952 | **B18HS070** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 953 | **B18HS070** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 954 | **B18HS070** Baosteel | 0.18 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 955 | **B18HS075** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 956 | **B18HS075** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 957 | **B18HS075** Baosteel | 0.18 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 958 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 959 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 960 | **B18P070** Baosteel | 0.18 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 961 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 962 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 963 | **B18P075** Baosteel | 0.18 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 964 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 965 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 966 | **B18P080** Baosteel | 0.18 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 967 | **B18P085** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 968 | **B18P085** Baosteel | 0.18 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 969 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 970 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 971 | **B18R055** Baosteel | 0.18 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 972 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 973 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 974 | **B18R060** Baosteel | 0.18 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 975 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 976 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 977 | **B18R065** Baosteel | 0.18 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 978 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 979 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 980 | **B18R070** Baosteel | 0.18 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 981 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 982 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Tipico |
| 983 | **B18R075** Baosteel | 0.18 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 984 | **B20HS065** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 985 | **B20HS065** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 986 | **B20HS065** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 987 | **B20HS070** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 988 | **B20HS070** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 989 | **B20HS070** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 990 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 991 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 992 | **B20HS075** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 993 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 994 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 995 | **B20HS080** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 996 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 997 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 998 | **B20HS085** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 999 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1000 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 1001 | **B20P075** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 1002 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1003 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 1004 | **B20P080** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 1005 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 1006 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1007 | **B20P085** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 1008 | **B20PD080** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1009 | **B20PD080** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1010 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 1011 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1012 | **B20R060** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 1013 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 1014 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1015 | **B20R065** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 1016 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 1017 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 1018 | **B20R070** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 1019 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 1021 | **B20R075** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 1022 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1023 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 1024 | **B20R080** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 1025 | **B20R085** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1026 | **B20R085** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.950** adimensionale | Minimo garantito |
| 1027 | **B20RD065** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1028 | **B20RD065** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1029 | **B20RD070** Baosteel | 0.20 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1030 | **B20RD070** Baosteel | 0.20 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1031 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.85** T | Minimo garantito |
| 1032 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 1033 | **B23G110** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1034 | **B23HS070** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 1035 | **B23HS070** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 1036 | **B23HS070** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1037 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1038 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 1039 | **B23HS075** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1040 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1041 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 1042 | **B23HS080** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1043 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1044 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 1045 | **B23HS085** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1046 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1047 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | **B23HS090** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1049 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1050 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 1051 | **B23P080** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1052 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1053 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 1054 | **B23P085** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1055 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 1056 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1057 | **B23P090** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1058 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 1059 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1060 | **B23P095** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1061 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1062 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1063 | **B23P100** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1064 | **B23PD085** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1065 | **B23PD085** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1066 | **B23PD090** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1067 | **B23PD090** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1068 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1069 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 1070 | **B23R070** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1071 | **B23R070-LM** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1072 | **B23R070-LM** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1073 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 1074 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1075 | **B23R075** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1077 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 1078 | **B23R075-LM** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1079 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1080 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1081 | **B23R080** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1082 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1083 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1084 | **B23R080-LM** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1085 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1086 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1087 | **B23R085** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1088 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1089 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1090 | **B23R085-LM** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1091 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1092 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 1093 | **B23R090** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1094 | **B23R090-LM** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1095 | **B23R090-LM** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.955** adimensionale | Minimo garantito |
| 1096 | **B23RD070** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1097 | **B23RD070** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1098 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1099 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 1100 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1101 | **B23RD075** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.97** adimensionale | Tipico |
| 1102 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1103 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1105 | **B23RD080** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.97** adimensionale | Tipico |
| 1106 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1107 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 1108 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1109 | **B23RD085** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.97** adimensionale | Tipico |
| 1110 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1111 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1112 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1113 | **B23RD090** Baosteel | 0.23 | Fattore di impilamento | - | **0.97** adimensionale | Tipico |
| 1114 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.85** T | Minimo garantito |
| 1115 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 1116 | **B27G120** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1117 | **B27G140-NC** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1118 | **B27G140-NC** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1119 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1120 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1121 | **B27P085** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1122 | **B27P085-LM** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1123 | **B27P085-LM** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1124 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1125 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1126 | **B27P090** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1127 | **B27P090-LM** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1128 | **B27P090-LM** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1129 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1130 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1131 | **B27P095** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | **B27P095-LM** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1133 | **B27P095-LM** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1134 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1135 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1136 | **B27P100** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1137 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1138 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1139 | **B27P100-LM** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1140 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 1141 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1142 | **B27P110** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1143 | **B27P110-LM** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1144 | **B27P110-LM** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1145 | **B27P120** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1146 | **B27P120** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1147 | **B27P120-LM** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1148 | **B27P120-LM** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1149 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1150 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 1151 | **B27R080** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1152 | **B27R080-LM** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1153 | **B27R080-LM** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1154 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 1155 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1156 | **B27R085** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1157 | **B27R085-LM** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1158 | **B27R085-LM** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1159 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 1161 | **B27R090** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1162 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1163 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1164 | **B27R090-LM** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1165 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Minimo garantito |
| 1166 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 1167 | **B27R095** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1168 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1169 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1170 | **B27R095-LM** Baosteel | 0.27 | Fattore di impilamento | - | **0.960** adimensionale | Minimo garantito |
| 1171 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.86** T | Minimo garantito |
| 1172 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 1173 | **B30G120** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1174 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.85** T | Minimo garantito |
| 1175 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.88** T | Tipico |
| 1176 | **B30G130** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1177 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1178 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 1179 | **B30P090** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1180 | **B30P090-LM** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1181 | **B30P090-LM** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1182 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1183 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 1184 | **B30P095** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1185 | **B30P095-LM** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1186 | **B30P095-LM** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1187 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 1189 | **B30P100** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1190 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1191 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 1192 | **B30P100-LM** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1193 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1194 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1195 | **B30P105** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1196 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1197 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1198 | **B30P105-LM** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1199 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 1200 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1201 | **B30P120** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1202 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1203 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1204 | **B30P120-LM** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1205 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1206 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 1207 | **B30R090** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1208 | **B30R090-LM** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1209 | **B30R090-LM** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1210 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1211 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 1212 | **B30R095** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1213 | **B30R095-LM** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1214 | **B30R095-LM** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1215 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |

| Numero | Produttore / grado | Spessore mm | Proprietà | Punto di prova | Valore | Tipo di valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1217 | **B30R100** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1218 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1219 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1220 | **B30R100-LM** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1221 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 1222 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Tipico |
| 1223 | **B30R105** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1224 | **B30R105-LM** Baosteel | 0.30 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1225 | **B30R105-LM** Baosteel | 0.30 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1226 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.86** T | Minimo garantito |
| 1227 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 1228 | **B35G135** Baosteel | 0.35 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1229 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.86** T | Minimo garantito |
| 1230 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 1231 | **B35G145** Baosteel | 0.35 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1232 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.85** T | Minimo garantito |
| 1233 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Tipico |
| 1234 | **B35G155** Baosteel | 0.35 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1235 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1236 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.92** T | Tipico |
| 1237 | **B35P115** Baosteel | 0.35 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1238 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.90** T | Minimo garantito |
| 1239 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1240 | **B35P125** Baosteel | 0.35 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |
| 1241 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.89** T | Minimo garantito |
| 1242 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Polarizzazione magnetica | H = 800 A/m | **1.91** T | Tipico |
| 1243 | **B35P135** Baosteel | 0.35 | Fattore di impilamento | - | **0.965** adimensionale | Minimo garantito |

# Fonti dei produttori e condizioni di prova

I riferimenti a tabelle e righe rimandano alle condizioni di prova originali.

## Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

Revisione Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) Documento ufficiale

**PDF, pagina 28 · Righe dei dati 1-6, 15-20, 27-36, 47-56, 65-74, 81-86, 478-483, 492-497, 504-513, 524-533, 542-551, 558-563**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

**PDF, pagina 29 · Righe dei dati 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 484, 486, 488, 490, 498, 500, 502**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

**PDF, pagina 29 · Righe dei dati 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 485, 487, 489, 491, 499, 501, 503**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

**PDF, pagina 29 · Righe dei dati 37-46, 57-64, 75-80, 514-523, 534-541, 552-557**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

**PDF, pagina 12 · Righe dei dati 87, 89, 91**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, pagina 27 · Righe dei dati 88, 90, 92, 128, 130, 133, 136, 139, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, pagina 10 · Righe dei dati 93, 97, 101, 105, 140, 144, 148, 564, 568, 572, 576, 604, 608, 612**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, pagina 26 · Righe dei dati 94, 96, 98, 100, 102, 104, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 181, 183, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 289, 291, 295, 297, 302, 304, 309, 311, 316, 318, 326, 328, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 387, 389, 394, 396, 404, 406, 414, 416, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 645, 647, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 743, 745, 749, 751, 755, 757, 761, 763, 767, 769, 775, 777, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 827, 829, 833, 835, 841, 843, 849, 851, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, pagina 10 · Righe dei dati 95, 99, 103, 106, 142, 146, 150, 566, 570, 574, 577, 606, 610, 614**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, pagina 11 · Righe dei dati 107, 111, 115, 119, 123, 578, 582, 586, 590, 594**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, pagina 26 · Righe dei dati 108, 112, 116, 120, 124, 155, 159, 163, 167, 171, 579, 583, 587, 591, 595, 619, 623, 627, 631, 635**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

**PDF, pagina 11 · Righe dei dati 109, 113, 117, 121, 125, 580, 584, 588, 592, 596**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

**PDF, pagina 26 · Righe dei dati 110, 114, 118, 122, 126, 157, 161, 165, 169, 173, 581, 585, 589, 593, 597, 621, 625, 629, 633, 637**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

**PDF, pagina 13 · Righe dei dati 127, 129, 132, 135, 138, 184, 188, 192, 196, 200, 599, 601, 603, 650, 654, 658, 662**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, pagina 13 · Righe dei dati 131, 134, 137, 186, 190, 194, 198, 598, 600, 602, 648, 652, 656, 660**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 152, 222, 224, 616, 684, 686**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 153, 223, 225, 617, 685, 687**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, pagina 12 · Righe dei dati 154, 158, 162, 166, 170, 174, 618, 622, 626, 630, 634, 638**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, pagina 12 · Righe dei dati 156, 160, 164, 168, 172, 175, 620, 624, 628, 632, 636, 639**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 176, 178, 640, 642**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 177, 179, 641, 643**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

**PDF, pagina 10 · Righe dei dati 180, 288, 371, 375, 454, 458, 462, 644, 742, 812, 816, 882, 886, 890**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 3 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, pagina 10 · Righe dei dati 182, 290, 373, 377, 456, 460, 464, 646, 744, 814, 818, 884, 888, 892**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 3 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, pagina 11 · Righe dei dati 202, 206, 210, 214, 218, 294, 301, 308, 315, 325, 332, 379, 386, 393, 403, 413, 466, 470, 474, 664, 668, 672, 676, 680, 748, 754, 760, 766, 774, 780, 820, 826, 832, 840, 848, 894, 898, 902**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, pagina 11 · Righe dei dati 204, 208, 212, 216, 220, 296, 303, 310, 317, 327, 333, 381, 388, 395, 405, 415, 468, 472, 476, 666, 670, 674, 678, 682, 750, 756, 762, 768, 776, 781, 822, 828, 834, 842, 850, 896, 900, 904**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, pagina 12 · Righe dei dati 226, 233, 243, 253, 263, 337, 344, 351, 361, 423, 430, 437, 447, 688, 694, 702, 710, 718, 784, 790, 796, 804, 856, 862, 868, 876**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, pagina 27 · Righe dei dati 227, 229, 234, 236, 244, 246, 254, 256, 264, 266, 338, 340, 345, 347, 352, 354, 362, 364, 424, 426, 431, 433, 438, 440, 448, 450, 689, 691, 695, 697, 703, 705, 711, 713, 719, 721, 785, 787, 791, 793, 797, 799, 805, 807, 857, 859, 863, 865, 869, 871, 877, 879**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

**PDF, pagina 12 · Righe dei dati 228, 235, 245, 255, 265, 339, 346, 353, 363, 425, 432, 439, 449, 690, 696, 704, 712, 720, 786, 792, 798, 806, 858, 864, 870, 878**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

**PDF, pagina 13 · Righe dei dati 230, 237, 247, 257, 267, 692, 698, 706, 714, 722**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, pagina 13 · Righe dei dati 231, 239, 249, 259, 268, 693, 700, 708, 716, 723**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

**PDF, pagina 13 · Righe dei dati 232, 241, 251, 261, 269, 300, 307, 314, 323, 331, 336, 385, 392, 401, 411, 421**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · IEC/TR 62581-2010
Note sulle condizioni di prova (in inglese) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

**PDF, pagina 27 · Righe dei dati 238, 240, 248, 250, 258, 260, 356, 358, 366, 368, 442, 444, 699, 701, 707, 709, 715, 717, 801, 803, 809, 811, 873, 875**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.2 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

**PDF, pagina 27 · Righe dei dati 242, 252, 262, 324, 360, 370, 402, 412, 422, 446**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.2 · IEC/TR 62581-2010
Note sulle condizioni di prova (in inglese) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 270, 272, 276, 280, 284, 724, 726, 730, 734, 738**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 271, 274, 278, 282, 286, 725, 728, 732, 736, 740**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

**PDF, pagina 28 · Righe dei dati 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.3 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 292, 746**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 293, 747**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, pagina 13 · Righe dei dati 298, 305, 312, 319, 329, 334, 383, 390, 397, 407, 417, 752, 758, 764, 770, 778, 782, 824, 830, 836, 844, 852**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, pagina 13 · Righe dei dati 299, 306, 313, 321, 330, 335, 384, 391, 399, 409, 419, 753, 759, 765, 772, 779, 783, 825, 831, 838, 846, 854**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, pagina 27 · Righe dei dati 320, 322, 398, 400, 408, 410, 418, 420, 771, 773, 837, 839, 845, 847, 853, 855**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.2 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 341, 348, 355, 365, 427, 434, 441, 451, 788, 794, 800, 808, 860, 866, 872, 880**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 342, 349, 357, 367, 428, 435, 443, 452, 789, 795, 802, 810, 861, 867, 874, 881**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 343, 350, 359, 369, 429, 436, 445, 453**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · IEC/TR 62581-2010
Note sulle condizioni di prova (in inglese) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

**PDF, pagina 28 · Righe dei dati 906-908, 913-915, 919-923, 929-933, 938-942, 946-948**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.
Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

**PDF, pagina 29 · Righe dei dati 909-912, 916-918, 924-928, 934-937, 943-945**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.
Grado storico. Verificare la disponibilità prima dell'ordine.

**PDF, pagina 12 · Righe dei dati 949, 952, 955**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 27 · Righe dei dati 950, 953, 956, 985, 988, 991, 994, 997, 1035, 1038, 1041, 1044, 1047**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 12 · Righe dei dati 951, 954, 957**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, pagina 10 · Righe dei dati 958, 961, 964, 967, 999, 1002, 1005**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 26 · Righe dei dati 959, 962, 965, 1000, 1003, 1006, 1032, 1050, 1053, 1056, 1059, 1062, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1141, 1172, 1175, 1178, 1183, 1188, 1194, 1200, 1227, 1230, 1233, 1236, 1239, 1242**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 10 · Righe dei dati 960, 963, 966, 968, 1001, 1004, 1007**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 19289

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, pagina 11 · Righe dei dati 969, 972, 975, 978, 981**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 26 · Righe dei dati 970, 973, 976, 979, 982, 1011, 1014, 1017, 1020, 1023**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 11 · Righe dei dati 971, 974, 977, 980, 983**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 19289

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, pagina 13 · Righe dei dati 984, 987, 990, 993, 996, 1034, 1037, 1040, 1043, 1046**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 13 · Righe dei dati 986, 989, 992, 995, 998, 1036, 1039, 1042, 1045, 1048**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 6 · GB/T 19289

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 1008, 1064, 1066**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 3655 (telaio Epstein)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 1009, 1028, 1030, 1065, 1067, 1097, 1100, 1104, 1108, 1112**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 19289

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, pagina 12 · Righe dei dati 1010, 1013, 1016, 1019, 1022, 1025, 1068, 1073, 1079, 1085, 1091, 1149, 1154, 1159, 1165, 1205, 1210, 1215, 1221**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 12 · Righe dei dati 1012, 1015, 1018, 1021, 1024, 1026, 1070, 1075, 1081, 1087, 1093, 1151, 1156, 1161, 1167, 1207, 1212, 1217, 1223**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 5 · GB/T 19289

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 1027, 1029, 1096, 1098, 1102, 1106, 1110**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 10 · Righe dei dati 1031, 1114, 1171, 1174, 1226, 1229, 1232**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 3 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 10 · Righe dei dati 1033, 1116, 1173, 1176, 1228, 1231, 1234**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 3 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, pagina 11 · Righe dei dati 1049, 1052, 1055, 1058, 1061, 1119, 1124, 1129, 1134, 1140, 1145, 1177, 1182, 1187, 1193, 1199, 1235, 1238, 1241**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 11 · Righe dei dati 1051, 1054, 1057, 1060, 1063, 1121, 1126, 1131, 1136, 1142, 1146, 1179, 1184, 1189, 1195, 1201, 1237, 1240, 1243**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, pagina 27 · Righe dei dati 1069, 1074, 1080, 1086, 1092, 1150, 1155, 1160, 1166, 1206, 1211, 1216, 1222**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.1 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 13 · Righe dei dati 1071, 1076, 1082, 1088, 1094**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 13 · Righe dei dati 1072, 1078, 1084, 1090, 1095, 1123, 1128, 1133, 1139, 1144, 1148, 1181, 1186, 1192, 1198, 1204**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, pagina 27 · Righe dei dati 1077, 1083, 1089, 1163, 1169, 1219**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.2 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 28 · Righe dei dati 1099, 1103, 1107, 1111**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.3 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 28 · Righe dei dati 1101, 1105, 1109, 1113**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.3 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 1117**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

**PDF, pagina 14 · Righe dei dati 1118**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF, pagina 13 · **Righe dei dati 1122, 1127, 1132, 1137, 1143, 1147, 1180, 1185, 1190, 1196, 1202**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 27 · **Righe dei dati 1138, 1191, 1197, 1203**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table D.2 · GB/T 3655 (telaio Epstein)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 14 · **Righe dei dati 1152, 1157, 1162, 1168, 1208, 1213, 1218, 1224**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 13789 (prova su lamiera singola)
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF, pagina 14 · **Righe dei dati 1153, 1158, 1164, 1170, 1209, 1214, 1220, 1225**
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 7 · GB/T 19289
Note sulle condizioni di prova (in inglese) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

## Raccolta indipendente

Raccolta indipendente di Chenfan Electric basata su dati pubblicati dai produttori.
L'accettazione è disciplinata dalle specifiche del produttore e dalle condizioni scritte dell'ordine. I valori tipici e di riferimento servono per la valutazione.
I dati del nastro sono un riferimento tecnico. Le perdite del nucleo finito richiedono una verifica separata.
Revisione 2026-11-14.2