Cleveland-Cliffs

Riferimento dei gradi del produttore

Riepilogo dei dati

Schede tecniche per grado	21
Valori pubblicati	2209
Frequenze indicate	50 Hz / 60 Hz
Intervallo di densità di flusso pubblicato	0.1-1.9 T
Livelli di densità di flusso	19

Prestazioni a 50 Hz

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00265** W/kg	Tipico
2	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00962** W/kg	Tipico
3	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0208** W/kg	Tipico
4	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0363** W/kg	Tipico
5	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** W/kg	Tipico
6	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0799** W/kg	Tipico
7	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1083** W/kg	Tipico
8	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1412** W/kg	Tipico
9	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1786** W/kg	Tipico
10	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** W/kg	Tipico
11	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.267** W/kg	Tipico
12	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** W/kg	Tipico
13	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/kg	Tipico
14	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/kg	Tipico
15	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** W/kg	Tipico
16	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.49** W/kg	Tipico
17	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.576** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
18	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.74** W/kg	Massimo garantito
19	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.677** W/kg	Tipico
20	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.67** W/kg	Tipico
21	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.822** W/kg	Tipico
22	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.140** W/kg	Tipico
23	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Tipico
24	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00317** W/kg	Tipico
25	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01260** W/kg	Tipico
26	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01191** W/kg	Tipico
27	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0262** W/kg	Tipico
28	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Tipico
29	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/kg	Tipico
30	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0476** W/kg	Tipico
31	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** W/kg	Tipico
32	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0702** W/kg	Tipico
33	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1031** W/kg	Tipico
34	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0995** W/kg	Tipico
35	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1337** W/kg	Tipico
36	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1383** W/kg	Tipico
37	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1726** W/kg	Tipico
38	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1785** W/kg	Tipico
39	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.224** W/kg	Tipico
40	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** W/kg	Tipico
41	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.266** W/kg	Tipico
42	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.275** W/kg	Tipico
43	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.320** W/kg	Tipico
44	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** W/kg	Tipico
45	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.381** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
46	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** W/kg	Tipico
47	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** W/kg	Tipico
48	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.447** W/kg	Tipico
49	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.539** W/kg	Tipico
50	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.521** W/kg	Tipico
51	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Massimo garantito
52	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** W/kg	Tipico
53	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Tipico
54	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.624** W/kg	Tipico
55	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.697** W/kg	Tipico
56	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.724** W/kg	Tipico
57	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
58	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.852** W/kg	Tipico
59	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
60	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.826** W/kg	Tipico
61	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.037** W/kg	Tipico
62	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.064** W/kg	Tipico
63	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.496** W/kg	Tipico
64	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.545** W/kg	Tipico
65	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00676** VA/kg	Tipico
66	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00628** VA/kg	Tipico
67	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0219** VA/kg	Tipico
68	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0231** VA/kg	Tipico
69	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0457** VA/kg	Tipico
70	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** VA/kg	Tipico
71	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0757** VA/kg	Tipico
72	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0772** VA/kg	Tipico
73	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1121** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
74	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1110** VA/kg	Tipico
75	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1513** VA/kg	Tipico
76	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1510** VA/kg	Tipico
77	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1948** VA/kg	Tipico
78	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1953** VA/kg	Tipico
79	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.243** VA/kg	Tipico
80	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.244** VA/kg	Tipico
81	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.295** VA/kg	Tipico
82	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.297** VA/kg	Tipico
83	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.355** VA/kg	Tipico
84	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.352** VA/kg	Tipico
85	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.419** VA/kg	Tipico
86	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.414** VA/kg	Tipico
87	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.490** VA/kg	Tipico
88	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.485** VA/kg	Tipico
89	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.565** VA/kg	Tipico
90	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.570** VA/kg	Tipico
91	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.658** VA/kg	Tipico
92	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.667** VA/kg	Tipico
93	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.781** VA/kg	Tipico
94	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.788** VA/kg	Tipico
95	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.922** VA/kg	Tipico
96	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.954** VA/kg	Tipico
97	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.260** VA/kg	Tipico
98	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.264** VA/kg	Tipico
99	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.29** VA/kg	Tipico
100	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.19** VA/kg	Tipico
101	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.57** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
102	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.35** VA/kg	Tipico
103	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00289** W/kg	Tipico
104	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01082** W/kg	Tipico
105	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0236** W/kg	Tipico
106	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0413** W/kg	Tipico
107	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0635** W/kg	Tipico
108	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0903** W/kg	Tipico
109	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1218** W/kg	Tipico
110	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1578** W/kg	Tipico
111	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1984** W/kg	Tipico
112	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.244** W/kg	Tipico
113	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.296** W/kg	Tipico
114	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.354** W/kg	Tipico
115	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.418** W/kg	Tipico
116	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.487** W/kg	Tipico
117	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Massimo garantito
118	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.56** W/kg	Tipico
119	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.565** W/kg	Tipico
120	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.655** W/kg	Tipico
121	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
122	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.773** W/kg	Tipico
123	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Tipico
124	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.967** W/kg	Tipico
125	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.365** W/kg	Tipico
126	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00578** VA/kg	Tipico
127	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.02000** VA/kg	Tipico
128	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0417** VA/kg	Tipico
129	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0693** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
130	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1022** VA/kg	Tipico
131	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Tipico
132	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1834** VA/kg	Tipico
133	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.232** VA/kg	Tipico
134	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.288** VA/kg	Tipico
135	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.354** VA/kg	Tipico
136	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.433** VA/kg	Tipico
137	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.529** VA/kg	Tipico
138	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.648** VA/kg	Tipico
139	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.795** VA/kg	Tipico
140	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.980** VA/kg	Tipico
141	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.228** VA/kg	Tipico
142	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.660** VA/kg	Tipico
143	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.87** VA/kg	Tipico
144	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.93** VA/kg	Tipico
145	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00362** W/kg	Tipico
146	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00383** W/kg	Tipico
147	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01439** W/kg	Tipico
148	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01390** W/kg	Tipico
149	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Tipico
150	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0308** W/kg	Tipico
151	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0539** W/kg	Tipico
152	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0551** W/kg	Tipico
153	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0826** W/kg	Tipico
154	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** W/kg	Tipico
155	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1192** W/kg	Tipico
156	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1168** W/kg	Tipico
157	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1593** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
158	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1563** W/kg	Tipico
159	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.205** W/kg	Tipico
160	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Tipico
161	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Tipico
162	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.257** W/kg	Tipico
163	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.308** W/kg	Tipico
164	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.314** W/kg	Tipico
165	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.378** W/kg	Tipico
166	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.371** W/kg	Tipico
167	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.449** W/kg	Tipico
168	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.441** W/kg	Tipico
169	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.518** W/kg	Tipico
170	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.526** W/kg	Tipico
171	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.602** W/kg	Tipico
172	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.612** W/kg	Tipico
173	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Massimo garantito
174	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.707** W/kg	Tipico
175	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipico
176	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.698** W/kg	Tipico
177	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.817** W/kg	Tipico
178	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.805** W/kg	Tipico
179	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
180	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Tipico
181	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.956** W/kg	Tipico
182	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.950** W/kg	Tipico
183	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.177** W/kg	Tipico
184	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.168** W/kg	Tipico
185	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.622** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
186	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.637** W/kg	Tipico
187	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00677** VA/kg	Tipico
188	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00724** VA/kg	Tipico
189	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0252** VA/kg	Tipico
190	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Tipico
191	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0507** VA/kg	Tipico
192	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0517** VA/kg	Tipico
193	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0847** VA/kg	Tipico
194	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0841** VA/kg	Tipico
195	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1233** VA/kg	Tipico
196	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1229** VA/kg	Tipico
197	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1676** VA/kg	Tipico
198	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1659** VA/kg	Tipico
199	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.217** VA/kg	Tipico
200	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.213** VA/kg	Tipico
201	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Tipico
202	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.265** VA/kg	Tipico
203	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.322** VA/kg	Tipico
204	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.329** VA/kg	Tipico
205	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.384** VA/kg	Tipico
206	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.393** VA/kg	Tipico
207	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.451** VA/kg	Tipico
208	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.463** VA/kg	Tipico
209	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.539** VA/kg	Tipico
210	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.526** VA/kg	Tipico
211	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.612** VA/kg	Tipico
212	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.625** VA/kg	Tipico
213	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.725** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
214	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.708** VA/kg	Tipico
215	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.848** VA/kg	Tipico
216	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.830** VA/kg	Tipico
217	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.017** VA/kg	Tipico
218	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.989** VA/kg	Tipico
219	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Tipico
220	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Tipico
221	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.22** VA/kg	Tipico
222	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.08** VA/kg	Tipico
223	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.03** VA/kg	Tipico
224	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**8.04** VA/kg	Tipico
225	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00328** W/kg	Tipico
226	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01246** W/kg	Tipico
227	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Tipico
228	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** W/kg	Tipico
229	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0738** W/kg	Tipico
230	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1050** W/kg	Tipico
231	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1415** W/kg	Tipico
232	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1837** W/kg	Tipico
233	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** W/kg	Tipico
234	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.284** W/kg	Tipico
235	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.344** W/kg	Tipico
236	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.410** W/kg	Tipico
237	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.483** W/kg	Tipico
238	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.562** W/kg	Tipico
239	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Massimo garantito
240	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Tipico
241	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.649** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
242	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.748** W/kg	Tipico
243	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
244	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.872** W/kg	Tipico
245	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Tipico
246	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.067** W/kg	Tipico
247	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.440** W/kg	Tipico
248	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00542** VA/kg	Tipico
249	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01918** VA/kg	Tipico
250	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0405** VA/kg	Tipico
251	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0681** VA/kg	Tipico
252	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1015** VA/kg	Tipico
253	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Tipico
254	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1845** VA/kg	Tipico
255	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.235** VA/kg	Tipico
256	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.292** VA/kg	Tipico
257	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.359** VA/kg	Tipico
258	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.439** VA/kg	Tipico
259	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.534** VA/kg	Tipico
260	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.650** VA/kg	Tipico
261	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.789** VA/kg	Tipico
262	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.954** VA/kg	Tipico
263	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.162** VA/kg	Tipico
264	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.526** VA/kg	Tipico
265	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.64** VA/kg	Tipico
266	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.17** VA/kg	Tipico
267	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Tipico
268	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** W/kg	Tipico
269	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01613** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
270	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01586** W/kg	Tipico
271	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** W/kg	Tipico
272	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** W/kg	Tipico
273	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0593** W/kg	Tipico
274	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0603** W/kg	Tipico
275	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0917** W/kg	Tipico
276	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0902** W/kg	Tipico
277	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1267** W/kg	Tipico
278	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1288** W/kg	Tipico
279	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1687** W/kg	Tipico
280	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1717** W/kg	Tipico
281	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.220** W/kg	Tipico
282	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.216** W/kg	Tipico
283	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.269** W/kg	Tipico
284	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.275** W/kg	Tipico
285	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.329** W/kg	Tipico
286	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.337** W/kg	Tipico
287	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.405** W/kg	Tipico
288	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.395** W/kg	Tipico
289	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.479** W/kg	Tipico
290	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.468** W/kg	Tipico
291	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.548** W/kg	Tipico
292	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.561** W/kg	Tipico
293	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.650** W/kg	Tipico
294	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.636** W/kg	Tipico
295	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Massimo garantito
296	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Tipico
297	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
298	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.737** W/kg	Tipico
299	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.846** W/kg	Tipico
300	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.864** W/kg	Tipico
301	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Massimo garantito
302	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.992** W/kg	Tipico
303	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Tipico
304	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.007** W/kg	Tipico
305	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.245** W/kg	Tipico
306	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.222** W/kg	Tipico
307	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.718** W/kg	Tipico
308	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.746** W/kg	Tipico
309	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00742** VA/kg	Tipico
310	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00689** VA/kg	Tipico
311	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0251** VA/kg	Tipico
312	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Tipico
313	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0502** VA/kg	Tipico
314	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0512** VA/kg	Tipico
315	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0831** VA/kg	Tipico
316	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0839** VA/kg	Tipico
317	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1224** VA/kg	Tipico
318	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1218** VA/kg	Tipico
319	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Tipico
320	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Tipico
321	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Tipico
322	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Tipico
323	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Tipico
324	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** VA/kg	Tipico
325	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.328** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
326	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.330** VA/kg	Tipico
327	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.396** VA/kg	Tipico
328	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.394** VA/kg	Tipico
329	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.465** VA/kg	Tipico
330	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.469** VA/kg	Tipico
331	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.549** VA/kg	Tipico
332	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.544** VA/kg	Tipico
333	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.638** VA/kg	Tipico
334	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.633** VA/kg	Tipico
335	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.732** VA/kg	Tipico
336	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.741** VA/kg	Tipico
337	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.867** VA/kg	Tipico
338	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.856** VA/kg	Tipico
339	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.024** VA/kg	Tipico
340	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.039** VA/kg	Tipico
341	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.311** VA/kg	Tipico
342	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.329** VA/kg	Tipico
343	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Tipico
344	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Tipico
345	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.36** VA/kg	Tipico
346	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.38** VA/kg	Tipico
347	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00361** W/kg	Tipico
348	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01382** W/kg	Tipico
349	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** W/kg	Tipico
350	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** W/kg	Tipico
351	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0818** W/kg	Tipico
352	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1159** W/kg	Tipico
353	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1556** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
354	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Tipico
355	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Tipico
356	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.310** W/kg	Tipico
357	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.374** W/kg	Tipico
358	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.444** W/kg	Tipico
359	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.522** W/kg	Tipico
360	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.607** W/kg	Tipico
361	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Massimo garantito
362	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipico
363	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.702** W/kg	Tipico
364	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.811** W/kg	Tipico
365	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Massimo garantito
366	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.946** W/kg	Tipico
367	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Tipico
368	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.145** W/kg	Tipico
369	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.551** W/kg	Tipico
370	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/kg	Tipico
371	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0208** VA/kg	Tipico
372	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0438** VA/kg	Tipico
373	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0736** VA/kg	Tipico
374	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1092** VA/kg	Tipico
375	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1505** VA/kg	Tipico
376	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1974** VA/kg	Tipico
377	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.251** VA/kg	Tipico
378	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.312** VA/kg	Tipico
379	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.383** VA/kg	Tipico
380	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.466** VA/kg	Tipico
381	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.563** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
382	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.679** VA/kg	Tipico
383	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.818** VA/kg	Tipico
384	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.993** VA/kg	Tipico
385	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.234** VA/kg	Tipico
386	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.635** VA/kg	Tipico
387	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.70** VA/kg	Tipico
388	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.88** VA/kg	Tipico
389	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00140** W/lb	Tipico
390	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00528** W/lb	Tipico
391	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0117** W/lb	Tipico
392	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0205** W/lb	Tipico
393	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Tipico
394	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0451** W/lb	Tipico
395	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.061** W/lb	Tipico
396	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0791** W/lb	Tipico
397	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0995** W/lb	Tipico
398	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Tipico
399	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Tipico
400	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.176** W/lb	Tipico
401	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.208** W/lb	Tipico
402	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.246** W/lb	Tipico
403	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Massimo garantito
404	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Tipico
405	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Tipico
406	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.352** W/lb	Tipico
407	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.479** W/lb	Massimo garantito
408	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Tipico
409	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
410	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.607** W/lb	Tipico
411	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.797** W/lb	Tipico
412	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00399** VA/lb	Tipico
413	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Tipico
414	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Tipico
415	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0433** VA/lb	Tipico
416	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0621** VA/lb	Tipico
417	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0829** VA/lb	Tipico
418	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.106** VA/lb	Tipico
419	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.131** VA/lb	Tipico
420	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Tipico
421	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.188** VA/lb	Tipico
422	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.223** VA/lb	Tipico
423	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.263** VA/lb	Tipico
424	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.314** VA/lb	Tipico
425	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.382** VA/lb	Tipico
426	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** VA/lb	Tipico
427	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.698** VA/lb	Tipico
428	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** VA/lb	Tipico
429	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Tipico
430	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.0** VA/lb	Tipico
431	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00148** W/lb	Tipico
432	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00547** W/lb	Tipico
433	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0119** W/lb	Tipico
434	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0206** W/lb	Tipico
435	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Tipico
436	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0450** W/lb	Tipico
437	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0607** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
438	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0788** W/lb	Tipico
439	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0994** W/lb	Tipico
440	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Tipico
441	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Tipico
442	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.177** W/lb	Tipico
443	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.210** W/lb	Tipico
444	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.248** W/lb	Tipico
445	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Massimo garantito
446	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.295** W/lb	Tipico
447	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.294** W/lb	Tipico
448	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.358** W/lb	Tipico
449	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.488** W/lb	Massimo garantito
450	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Tipico
451	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Tipico
452	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.638** W/lb	Tipico
453	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.84** W/lb	Tipico
454	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00347** VA/lb	Tipico
455	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Tipico
456	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** VA/lb	Tipico
457	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0366** VA/lb	Tipico
458	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0526** VA/lb	Tipico
459	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0703** VA/lb	Tipico
460	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0900** VA/lb	Tipico
461	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipico
462	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** VA/lb	Tipico
463	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.162** VA/lb	Tipico
464	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.193** VA/lb	Tipico
465	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
466	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.272** VA/lb	Tipico
467	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** VA/lb	Tipico
468	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.426** VA/lb	Tipico
469	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.608** VA/lb	Tipico
470	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** VA/lb	Tipico
471	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Tipico
472	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Tipico
473	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00154** W/lb	Tipico
474	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Tipico
475	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00581** W/lb	Tipico
476	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0127** W/lb	Tipico
477	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0125** W/lb	Tipico
478	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0218** W/lb	Tipico
479	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0222** W/lb	Tipico
480	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0343** W/lb	Tipico
481	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Tipico
482	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0489** W/lb	Tipico
483	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0477** W/lb	Tipico
484	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0641** W/lb	Tipico
485	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0659** W/lb	Tipico
486	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0854** W/lb	Tipico
487	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0829** W/lb	Tipico
488	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.107** W/lb	Tipico
489	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.104** W/lb	Tipico
490	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.132** W/lb	Tipico
491	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.128** W/lb	Tipico
492	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Tipico
493	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.159** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
494	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Tipico
495	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.189** W/lb	Tipico
496	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.223** W/lb	Tipico
497	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Tipico
498	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.263** W/lb	Tipico
499	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Tipico
500	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.340** W/lb	Massimo garantito
501	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Tipico
502	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Tipico
503	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.311** W/lb	Tipico
504	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.374** W/lb	Tipico
505	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.363** W/lb	Tipico
506	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.530** W/lb	Massimo garantito
507	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.455** W/lb	Tipico
508	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.457** W/lb	Tipico
509	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.468** W/lb	Tipico
510	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.609** W/lb	Tipico
511	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.631** W/lb	Tipico
512	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.824** W/lb	Tipico
513	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.795** W/lb	Tipico
514	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00458** VA/lb	Tipico
515	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00413** VA/lb	Tipico
516	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0139** VA/lb	Tipico
517	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0152** VA/lb	Tipico
518	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** VA/lb	Tipico
519	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0279** VA/lb	Tipico
520	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0449** VA/lb	Tipico
521	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
522	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0683** VA/lb	Tipico
523	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0645** VA/lb	Tipico
524	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0910** VA/lb	Tipico
525	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0862** VA/lb	Tipico
526	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** VA/lb	Tipico
527	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Tipico
528	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.136** VA/lb	Tipico
529	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Tipico
530	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Tipico
531	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.165** VA/lb	Tipico
532	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.207** VA/lb	Tipico
533	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.196** VA/lb	Tipico
534	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.244** VA/lb	Tipico
535	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.232** VA/lb	Tipico
536	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Tipico
537	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Tipico
538	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.325** VA/lb	Tipico
539	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Tipico
540	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.392** VA/lb	Tipico
541	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.410** VA/lb	Tipico
542	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.521** VA/lb	Tipico
543	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.494** VA/lb	Tipico
544	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Tipico
545	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** VA/lb	Tipico
546	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** VA/lb	Tipico
547	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** VA/lb	Tipico
548	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.19** VA/lb	Tipico
549	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.24** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
550	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**11.7** VA/lb	Tipico
551	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Tipico
552	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00155** W/lb	Tipico
553	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00576** W/lb	Tipico
554	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0126** W/lb	Tipico
555	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0219** W/lb	Tipico
556	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Tipico
557	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0478** W/lb	Tipico
558	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0643** W/lb	Tipico
559	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0833** W/lb	Tipico
560	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.105** W/lb	Tipico
561	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
562	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.155** W/lb	Tipico
563	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.185** W/lb	Tipico
564	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.219** W/lb	Tipico
565	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.258** W/lb	Tipico
566	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.313** W/lb	Massimo garantito
567	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Tipico
568	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Tipico
569	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Tipico
570	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.477** W/lb	Massimo garantito
571	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Tipico
572	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Tipico
573	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.617** W/lb	Tipico
574	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.805** W/lb	Tipico
575	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00403** VA/lb	Tipico
576	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Tipico
577	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
578	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0434** VA/lb	Tipico
579	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0622** VA/lb	Tipico
580	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0834** VA/lb	Tipico
581	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.107** VA/lb	Tipico
582	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.132** VA/lb	Tipico
583	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.160** VA/lb	Tipico
584	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Tipico
585	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.227** VA/lb	Tipico
586	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.268** VA/lb	Tipico
587	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.319** VA/lb	Tipico
588	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.387** VA/lb	Tipico
589	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.491** VA/lb	Tipico
590	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.686** VA/lb	Tipico
591	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** VA/lb	Tipico
592	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.23** VA/lb	Tipico
593	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Tipico
594	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Tipico
595	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00556** W/lb	Tipico
596	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0122** W/lb	Tipico
597	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0212** W/lb	Tipico
598	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0326** W/lb	Tipico
599	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0465** W/lb	Tipico
600	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0628** W/lb	Tipico
601	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0817** W/lb	Tipico
602	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Tipico
603	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Tipico
604	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Tipico
605	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.184** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
606	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Tipico
607	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.256** W/lb	Tipico
608	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.316** W/lb	Massimo garantito
609	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Tipico
610	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Tipico
611	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Tipico
612	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.484** W/lb	Massimo garantito
613	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.465** W/lb	Tipico
614	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.464** W/lb	Tipico
615	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.627** W/lb	Tipico
616	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.806** W/lb	Tipico
617	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00336** VA/lb	Tipico
618	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0112** VA/lb	Tipico
619	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0225** VA/lb	Tipico
620	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0364** VA/lb	Tipico
621	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0524** VA/lb	Tipico
622	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0706** VA/lb	Tipico
623	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0908** VA/lb	Tipico
624	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.113** VA/lb	Tipico
625	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** VA/lb	Tipico
626	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** VA/lb	Tipico
627	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.197** VA/lb	Tipico
628	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.235** VA/lb	Tipico
629	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** VA/lb	Tipico
630	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.344** VA/lb	Tipico
631	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.441** VA/lb	Tipico
632	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.627** VA/lb	Tipico
633	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
634	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/lb	Tipico
635	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Tipico
636	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00150** W/lb	Tipico
637	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0056** W/lb	Tipico
638	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0123** W/lb	Tipico
639	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0214** W/lb	Tipico
640	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0329** W/lb	Tipico
641	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0469** W/lb	Tipico
642	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0633** W/lb	Tipico
643	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0821** W/lb	Tipico
644	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Tipico
645	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Tipico
646	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Tipico
647	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Tipico
648	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Tipico
649	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Tipico
650	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Massimo garantito
651	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Tipico
652	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Tipico
653	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.360** W/lb	Tipico
654	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.453** W/lb	Massimo garantito
655	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Tipico
656	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Tipico
657	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.603** W/lb	Tipico
658	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.796** W/lb	Tipico
659	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00379** VA/lb	Tipico
660	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0127** VA/lb	Tipico
661	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0255** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
662	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0412** VA/lb	Tipico
663	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0593** VA/lb	Tipico
664	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0796** VA/lb	Tipico
665	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.102** VA/lb	Tipico
666	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Tipico
667	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.154** VA/lb	Tipico
668	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.184** VA/lb	Tipico
669	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.218** VA/lb	Tipico
670	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.257** VA/lb	Tipico
671	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.306** VA/lb	Tipico
672	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.370** VA/lb	Tipico
673	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.469** VA/lb	Tipico
674	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.652** VA/lb	Tipico
675	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Tipico
676	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Tipico
677	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.4** VA/lb	Tipico
678	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00189** W/lb	Tipico
679	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00183** W/lb	Tipico
680	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00702** W/lb	Tipico
681	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00707** W/lb	Tipico
682	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Tipico
683	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0153** W/lb	Tipico
684	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0264** W/lb	Tipico
685	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Tipico
686	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Tipico
687	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0400** W/lb	Tipico
688	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0564** W/lb	Tipico
689	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0568** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
690	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0761** W/lb	Tipico
691	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0753** W/lb	Tipico
692	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0968** W/lb	Tipico
693	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0981** W/lb	Tipico
694	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.121** W/lb	Tipico
695	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.123** W/lb	Tipico
696	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.151** W/lb	Tipico
697	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.148** W/lb	Tipico
698	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.179** W/lb	Tipico
699	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.182** W/lb	Tipico
700	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.217** W/lb	Tipico
701	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.214** W/lb	Tipico
702	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Tipico
703	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.253** W/lb	Tipico
704	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.298** W/lb	Tipico
705	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.300** W/lb	Tipico
706	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Massimo garantito
707	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.354** W/lb	Tipico
708	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.353** W/lb	Tipico
709	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Tipico
710	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.421** W/lb	Tipico
711	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.418** W/lb	Tipico
712	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Massimo garantito
713	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.520** W/lb	Tipico
714	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.518** W/lb	Tipico
715	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.514** W/lb	Tipico
716	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.680** W/lb	Tipico
717	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.658** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
718	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.770** W/lb	Tipico
719	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.845** W/lb	Tipico
720	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00424** VA/lb	Tipico
721	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00472** VA/lb	Tipico
722	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0141** VA/lb	Tipico
723	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0154** VA/lb	Tipico
724	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Tipico
725	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** VA/lb	Tipico
726	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0457** VA/lb	Tipico
727	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0488** VA/lb	Tipico
728	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Tipico
729	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0699** VA/lb	Tipico
730	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0937** VA/lb	Tipico
731	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Tipico
732	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Tipico
733	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.120** VA/lb	Tipico
734	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** VA/lb	Tipico
735	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.149** VA/lb	Tipico
736	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.181** VA/lb	Tipico
737	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Tipico
738	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.208** VA/lb	Tipico
739	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.218** VA/lb	Tipico
740	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Tipico
741	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.248** VA/lb	Tipico
742	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.294** VA/lb	Tipico
743	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.306** VA/lb	Tipico
744	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.365** VA/lb	Tipico
745	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.351** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
746	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.424** VA/lb	Tipico
747	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.437** VA/lb	Tipico
748	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Tipico
749	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.533** VA/lb	Tipico
750	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** VA/lb	Tipico
751	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.726** VA/lb	Tipico
752	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** VA/lb	Tipico
753	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Tipico
754	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.72** VA/lb	Tipico
755	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.50** VA/lb	Tipico
756	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.4** VA/lb	Tipico
757	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**16.4** VA/lb	Tipico
758	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Tipico
759	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00719** W/lb	Tipico
760	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0155** W/lb	Tipico
761	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Tipico
762	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Tipico
763	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0565** W/lb	Tipico
764	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0756** W/lb	Tipico
765	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0976** W/lb	Tipico
766	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.122** W/lb	Tipico
767	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.150** W/lb	Tipico
768	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.181** W/lb	Tipico
769	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.216** W/lb	Tipico
770	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Tipico
771	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.299** W/lb	Tipico
772	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Massimo garantito
773	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.352** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
774	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Tipico
775	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.423** W/lb	Tipico
776	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Massimo garantito
777	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.527** W/lb	Tipico
778	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.525** W/lb	Tipico
779	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.688** W/lb	Tipico
780	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.876** W/lb	Tipico
781	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00378** VA/lb	Tipico
782	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0125** VA/lb	Tipico
783	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0249** VA/lb	Tipico
784	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0403** VA/lb	Tipico
785	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** VA/lb	Tipico
786	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0786** VA/lb	Tipico
787	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Tipico
788	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Tipico
789	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** VA/lb	Tipico
790	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.186** VA/lb	Tipico
791	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.221** VA/lb	Tipico
792	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.262** VA/lb	Tipico
793	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.310** VA/lb	Tipico
794	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.371** VA/lb	Tipico
795	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.459** VA/lb	Tipico
796	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.613** VA/lb	Tipico
797	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** VA/lb	Tipico
798	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.90** VA/lb	Tipico
799	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Tipico
800	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Tipico
801	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
802	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0075** W/lb	Tipico
803	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00757** W/lb	Tipico
804	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Tipico
805	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0165** W/lb	Tipico
806	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0286** W/lb	Tipico
807	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Tipico
808	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Tipico
809	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Tipico
810	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0617** W/lb	Tipico
811	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0620** W/lb	Tipico
812	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0833** W/lb	Tipico
813	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0828** W/lb	Tipico
814	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Tipico
815	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Tipico
816	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Tipico
817	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.134** W/lb	Tipico
818	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.165** W/lb	Tipico
819	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Tipico
820	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.199** W/lb	Tipico
821	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Tipico
822	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Tipico
823	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.240** W/lb	Tipico
824	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Tipico
825	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** W/lb	Tipico
826	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** W/lb	Tipico
827	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.330** W/lb	Tipico
828	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Massimo garantito
829	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
830	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipico
831	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipico
832	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.462** W/lb	Tipico
833	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.463** W/lb	Tipico
834	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Massimo garantito
835	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.563** W/lb	Tipico
836	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Tipico
837	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Tipico
838	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.719** W/lb	Tipico
839	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.717** W/lb	Tipico
840	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.898** W/lb	Tipico
841	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.895** W/lb	Tipico
842	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00398** VA/lb	Tipico
843	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00418** VA/lb	Tipico
844	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0138** VA/lb	Tipico
845	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Tipico
846	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** VA/lb	Tipico
847	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** VA/lb	Tipico
848	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0448** VA/lb	Tipico
849	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0447** VA/lb	Tipico
850	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0652** VA/lb	Tipico
851	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0650** VA/lb	Tipico
852	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0882** VA/lb	Tipico
853	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Tipico
854	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Tipico
855	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Tipico
856	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.144** VA/lb	Tipico
857	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
858	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** VA/lb	Tipico
859	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.177** VA/lb	Tipico
860	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Tipico
861	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Tipico
862	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.259** VA/lb	Tipico
863	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Tipico
864	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Tipico
865	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Tipico
866	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Tipico
867	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** VA/lb	Tipico
868	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.452** VA/lb	Tipico
869	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Tipico
870	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Tipico
871	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.572** VA/lb	Tipico
872	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.783** VA/lb	Tipico
873	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.788** VA/lb	Tipico
874	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** VA/lb	Tipico
875	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Tipico
876	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.11** VA/lb	Tipico
877	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.76** VA/lb	Tipico
878	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Tipico
879	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Tipico
880	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00212** W/lb	Tipico
881	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00789** W/lb	Tipico
882	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0170** W/lb	Tipico
883	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0293** W/lb	Tipico
884	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0446** W/lb	Tipico
885	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0631** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
886	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0847** W/lb	Tipico
887	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.109** W/lb	Tipico
888	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** W/lb	Tipico
889	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.169** W/lb	Tipico
890	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.204** W/lb	Tipico
891	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.242** W/lb	Tipico
892	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Tipico
893	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.334** W/lb	Tipico
894	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Massimo garantito
895	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Tipico
896	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Tipico
897	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Tipico
898	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Massimo garantito
899	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.569** W/lb	Tipico
900	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Tipico
901	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.723** W/lb	Tipico
902	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.899** W/lb	Tipico
903	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00346** VA/lb	Tipico
904	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Tipico
905	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0233** VA/lb	Tipico
906	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0383** VA/lb	Tipico
907	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** VA/lb	Tipico
908	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0770** VA/lb	Tipico
909	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Tipico
910	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.128** VA/lb	Tipico
911	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Tipico
912	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Tipico
913	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
914	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Tipico
915	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.327** VA/lb	Tipico
916	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.396** VA/lb	Tipico
917	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.498** VA/lb	Tipico
918	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Tipico
919	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** VA/lb	Tipico
920	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.67** VA/lb	Tipico
921	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Tipico
922	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00251** W/lb	Tipico
923	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00247** W/lb	Tipico
924	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00921** W/lb	Tipico
925	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Tipico
926	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0199** W/lb	Tipico
927	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0197** W/lb	Tipico
928	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0338** W/lb	Tipico
929	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0342** W/lb	Tipico
930	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0518** W/lb	Tipico
931	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0513** W/lb	Tipico
932	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0728** W/lb	Tipico
933	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0721** W/lb	Tipico
934	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0971** W/lb	Tipico
935	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0964** W/lb	Tipico
936	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.125** W/lb	Tipico
937	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.124** W/lb	Tipico
938	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** W/lb	Tipico
939	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.156** W/lb	Tipico
940	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** W/lb	Tipico
941	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.190** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
942	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** W/lb	Tipico
943	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.229** W/lb	Tipico
944	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Tipico
945	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Tipico
946	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.321** W/lb	Tipico
947	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.322** W/lb	Tipico
948	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.376** W/lb	Tipico
949	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.375** W/lb	Tipico
950	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Massimo garantito
951	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Tipico
952	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Tipico
953	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.437** W/lb	Tipico
954	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Tipico
955	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.517** W/lb	Tipico
956	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Massimo garantito
957	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.627** W/lb	Tipico
958	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.612** W/lb	Tipico
959	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.625** W/lb	Tipico
960	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.765** W/lb	Tipico
961	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.776** W/lb	Tipico
962	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.943** W/lb	Tipico
963	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.921** W/lb	Tipico
964	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00406** VA/lb	Tipico
965	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00393** VA/lb	Tipico
966	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Tipico
967	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0132** VA/lb	Tipico
968	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0270** VA/lb	Tipico
969	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
970	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0443** VA/lb	Tipico
971	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0440** VA/lb	Tipico
972	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0648** VA/lb	Tipico
973	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0651** VA/lb	Tipico
974	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0889** VA/lb	Tipico
975	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0893** VA/lb	Tipico
976	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.117** VA/lb	Tipico
977	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Tipico
978	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.147** VA/lb	Tipico
979	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.148** VA/lb	Tipico
980	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** VA/lb	Tipico
981	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.183** VA/lb	Tipico
982	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.222** VA/lb	Tipico
983	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** VA/lb	Tipico
984	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.264** VA/lb	Tipico
985	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** VA/lb	Tipico
986	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** VA/lb	Tipico
987	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** VA/lb	Tipico
988	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.379** VA/lb	Tipico
989	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Tipico
990	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.444** VA/lb	Tipico
991	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Tipico
992	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.544** VA/lb	Tipico
993	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.571** VA/lb	Tipico
994	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.713** VA/lb	Tipico
995	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.761** VA/lb	Tipico
996	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** VA/lb	Tipico
997	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.38** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
998	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Tipico
999	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.16** VA/lb	Tipico
1000	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.2** VA/lb	Tipico
1001	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.4** VA/lb	Tipico
1002	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00261** W/lb	Tipico
1003	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00956** W/lb	Tipico
1004	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Tipico
1005	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0350** W/lb	Tipico
1006	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Tipico
1007	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0741** W/lb	Tipico
1008	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0988** W/lb	Tipico
1009	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Tipico
1010	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Tipico
1011	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.194** W/lb	Tipico
1012	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.233** W/lb	Tipico
1013	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.276** W/lb	Tipico
1014	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.324** W/lb	Tipico
1015	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.378** W/lb	Tipico
1016	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Massimo garantito
1017	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.439** W/lb	Tipico
1018	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Tipico
1019	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Tipico
1020	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Massimo garantito
1021	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.614** W/lb	Tipico
1022	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.611** W/lb	Tipico
1023	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Tipico
1024	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.953** W/lb	Tipico
1025	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00367** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1026	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** VA/lb	Tipico
1027	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0253** VA/lb	Tipico
1028	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0418** VA/lb	Tipico
1029	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0618** VA/lb	Tipico
1030	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0850** VA/lb	Tipico
1031	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipico
1032	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.141** VA/lb	Tipico
1033	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Tipico
1034	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1 T (B)	**0.212** VA/lb	Tipico
1035	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.254** VA/lb	Tipico
1036	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.300** VA/lb	Tipico
1037	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.354** VA/lb	Tipico
1038	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.420** VA/lb	Tipico
1039	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.509** VA/lb	Tipico
1040	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.658** VA/lb	Tipico
1041	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.04** VA/lb	Tipico
1042	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.04** VA/lb	Tipico
1043	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.8** VA/lb	Tipico
1044	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00269** W/kg	Tipico
1045	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01022** W/kg	Tipico
1046	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0223** W/kg	Tipico
1047	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0394** W/kg	Tipico
1048	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0609** W/kg	Tipico
1049	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0864** W/kg	Tipico
1050	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1160** W/kg	Tipico
1051	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1500** W/kg	Tipico
1052	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1883** W/kg	Tipico
1053	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.232** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1054	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.280** W/kg	Tipico
1055	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.334** W/kg	Tipico
1056	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.394** W/kg	Tipico
1057	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.460** W/kg	Tipico
1058	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.536** W/kg	Tipico
1059	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Tipico
1060	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.619** W/kg	Tipico
1061	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Massimo garantito
1062	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Tipico
1063	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.730** W/kg	Tipico
1064	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.893** W/kg	Tipico
1065	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.242** W/kg	Tipico
1066	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00314** W/kg	Tipico
1067	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01202** W/kg	Tipico
1068	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0264** W/kg	Tipico
1069	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0462** W/kg	Tipico
1070	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0712** W/kg	Tipico
1071	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1010** W/kg	Tipico
1072	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1359** W/kg	Tipico
1073	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1761** W/kg	Tipico
1074	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.2220** W/kg	Tipico
1075	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.273** W/kg	Tipico
1076	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.330** W/kg	Tipico
1077	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.393** W/kg	Tipico
1078	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.462** W/kg	Tipico
1079	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** W/kg	Tipico
1080	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.619** W/kg	Tipico
1081	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1082	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** W/kg	Tipico
1083	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Massimo garantito
1084	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/kg	Tipico
1085	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
1086	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.007** W/kg	Tipico
1087	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.362** W/kg	Tipico

Prestazioni a 60 Hz

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1088	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Tipico
1089	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01276** W/kg	Tipico
1090	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0276** W/kg	Tipico
1091	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0482** W/kg	Tipico
1092	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0745** W/kg	Tipico
1093	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1060** W/kg	Tipico
1094	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1437** W/kg	Tipico
1095	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1873** W/kg	Tipico
1096	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2368** W/kg	Tipico
1097	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.293** W/kg	Tipico
1098	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.355** W/kg	Tipico
1099	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.422** W/kg	Tipico
1100	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.496** W/kg	Tipico
1101	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.577** W/kg	Tipico
1102	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Tipico
1103	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.650** W/kg	Tipico
1104	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.764** W/kg	Tipico
1105	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Massimo garantito
1106	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1107	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.897** W/kg	Tipico
1108	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.090** W/kg	Tipico
1109	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.512** W/kg	Tipico
1110	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00419** W/kg	Tipico
1111	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00464** W/kg	Tipico
1112	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01587** W/kg	Tipico
1113	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Tipico
1114	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0365** W/kg	Tipico
1115	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0349** W/kg	Tipico
1116	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0633** W/kg	Tipico
1117	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0609** W/kg	Tipico
1118	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0934** W/kg	Tipico
1119	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0969** W/kg	Tipico
1120	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1368** W/kg	Tipico
1121	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1321** W/kg	Tipico
1122	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1770** W/kg	Tipico
1123	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1831** W/kg	Tipico
1124	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.228** W/kg	Tipico
1125	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.236** W/kg	Tipico
1126	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.286** W/kg	Tipico
1127	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.296** W/kg	Tipico
1128	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.351** W/kg	Tipico
1129	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.363** W/kg	Tipico
1130	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.438** W/kg	Tipico
1131	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.423** W/kg	Tipico
1132	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.503** W/kg	Tipico
1133	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.520** W/kg	Tipico
1134	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.611** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1135	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.591** W/kg	Tipico
1136	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.687** W/kg	Tipico
1137	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.711** W/kg	Tipico
1138	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Massimo garantito
1139	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.822** W/kg	Tipico
1140	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.796** W/kg	Tipico
1141	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Tipico
1142	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.916** W/kg	Tipico
1143	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.952** W/kg	Tipico
1144	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Massimo garantito
1145	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Tipico
1146	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.080** W/kg	Tipico
1147	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.116** W/kg	Tipico
1148	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.348** W/kg	Tipico
1149	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.383** W/kg	Tipico
1150	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.92** W/kg	Tipico
1151	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.98** W/kg	Tipico
1152	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00785** VA/kg	Tipico
1153	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00844** VA/kg	Tipico
1154	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0290** VA/kg	Tipico
1155	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0275** VA/kg	Tipico
1156	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0595** VA/kg	Tipico
1157	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0575** VA/kg	Tipico
1158	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0957** VA/kg	Tipico
1159	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0976** VA/kg	Tipico
1160	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1420** VA/kg	Tipico
1161	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1406** VA/kg	Tipico
1162	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1921** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1163	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1917** VA/kg	Tipico
1164	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.249** VA/kg	Tipico
1165	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.248** VA/kg	Tipico
1166	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.311** VA/kg	Tipico
1167	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.309** VA/kg	Tipico
1168	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.380** VA/kg	Tipico
1169	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Tipico
1170	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.455** VA/kg	Tipico
1171	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.451** VA/kg	Tipico
1172	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.537** VA/kg	Tipico
1173	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.531** VA/kg	Tipico
1174	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.628** VA/kg	Tipico
1175	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.621** VA/kg	Tipico
1176	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** VA/kg	Tipico
1177	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.725** VA/kg	Tipico
1178	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.840** VA/kg	Tipico
1179	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.853** VA/kg	Tipico
1180	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.005** VA/kg	Tipico
1181	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.996** VA/kg	Tipico
1182	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.168** VA/kg	Tipico
1183	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.209** VA/kg	Tipico
1184	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.576** VA/kg	Tipico
1185	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.581** VA/kg	Tipico
1186	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.82** VA/kg	Tipico
1187	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.69** VA/kg	Tipico
1188	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.43** VA/kg	Tipico
1189	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.70** VA/kg	Tipico
1190	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00385** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1191	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01451** W/kg	Tipico
1192	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Tipico
1193	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0554** W/kg	Tipico
1194	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0852** W/kg	Tipico
1195	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1210** W/kg	Tipico
1196	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1628** W/kg	Tipico
1197	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.211** W/kg	Tipico
1198	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.265** W/kg	Tipico
1199	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.325** W/kg	Tipico
1200	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.394** W/kg	Tipico
1201	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.470** W/kg	Tipico
1202	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.555** W/kg	Tipico
1203	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.648** W/kg	Tipico
1204	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Massimo garantito
1205	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipico
1206	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Tipico
1207	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.867** W/kg	Tipico
1208	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Massimo garantito
1209	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipico
1210	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.017** W/kg	Tipico
1211	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.264** W/kg	Tipico
1212	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.766** W/kg	Tipico
1213	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00717** VA/kg	Tipico
1214	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0250** VA/kg	Tipico
1215	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0523** VA/kg	Tipico
1216	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0873** VA/kg	Tipico
1217	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1293** VA/kg	Tipico
1218	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1776** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1219	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.233** VA/kg	Tipico
1220	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** VA/kg	Tipico
1221	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.367** VA/kg	Tipico
1222	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** VA/kg	Tipico
1223	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.551** VA/kg	Tipico
1224	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.671** VA/kg	Tipico
1225	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.819** VA/kg	Tipico
1226	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.000** VA/kg	Tipico
1227	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.225** VA/kg	Tipico
1228	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.524** VA/kg	Tipico
1229	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.04** VA/kg	Tipico
1230	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.48** VA/kg	Tipico
1231	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.19** VA/kg	Tipico
1232	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** W/kg	Tipico
1233	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00514** W/kg	Tipico
1234	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01873** W/kg	Tipico
1235	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01938** W/kg	Tipico
1236	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0414** W/kg	Tipico
1237	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0426** W/kg	Tipico
1238	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0723** W/kg	Tipico
1239	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0739** W/kg	Tipico
1240	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1105** W/kg	Tipico
1241	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1129** W/kg	Tipico
1242	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1589** W/kg	Tipico
1243	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1558** W/kg	Tipico
1244	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.212** W/kg	Tipico
1245	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.208** W/kg	Tipico
1246	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.272** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1247	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.267** W/kg	Tipico
1248	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.341** W/kg	Tipico
1249	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.334** W/kg	Tipico
1250	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.417** W/kg	Tipico
1251	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.409** W/kg	Tipico
1252	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.502** W/kg	Tipico
1253	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.492** W/kg	Tipico
1254	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.595** W/kg	Tipico
1255	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.584** W/kg	Tipico
1256	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.686** W/kg	Tipico
1257	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.698** W/kg	Tipico
1258	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.811** W/kg	Tipico
1259	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.798** W/kg	Tipico
1260	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Massimo garantito
1261	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Tipico
1262	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Tipico
1263	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.924** W/kg	Tipico
1264	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.080** W/kg	Tipico
1265	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.064** W/kg	Tipico
1266	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Massimo garantito
1267	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.250** W/kg	Tipico
1268	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Tipico
1269	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.258** W/kg	Tipico
1270	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.523** W/kg	Tipico
1271	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.534** W/kg	Tipico
1272	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.09** W/kg	Tipico
1273	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.11** W/kg	Tipico
1274	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00853** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1275	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00912** VA/kg	Tipico
1276	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0319** VA/kg	Tipico
1277	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0307** VA/kg	Tipico
1278	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0645** VA/kg	Tipico
1279	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0657** VA/kg	Tipico
1280	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1071** VA/kg	Tipico
1281	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1079** VA/kg	Tipico
1282	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1574** VA/kg	Tipico
1283	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1569** VA/kg	Tipico
1284	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.214** VA/kg	Tipico
1285	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.212** VA/kg	Tipico
1286	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.278** VA/kg	Tipico
1287	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.273** VA/kg	Tipico
1288	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.347** VA/kg	Tipico
1289	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.341** VA/kg	Tipico
1290	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.424** VA/kg	Tipico
1291	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.414** VA/kg	Tipico
1292	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.507** VA/kg	Tipico
1293	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.495** VA/kg	Tipico
1294	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.597** VA/kg	Tipico
1295	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.583** VA/kg	Tipico
1296	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.680** VA/kg	Tipico
1297	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.697** VA/kg	Tipico
1298	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.809** VA/kg	Tipico
1299	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.791** VA/kg	Tipico
1300	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.915** VA/kg	Tipico
1301	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.937** VA/kg	Tipico
1302	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.092** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1303	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.069** VA/kg	Tipico
1304	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.304** VA/kg	Tipico
1305	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.268** VA/kg	Tipico
1306	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.664** VA/kg	Tipico
1307	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.665** VA/kg	Tipico
1308	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.58** VA/kg	Tipico
1309	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.75** VA/kg	Tipico
1310	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.02** VA/kg	Tipico
1311	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**9.82** VA/kg	Tipico
1312	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00441** W/kg	Tipico
1313	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Tipico
1314	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0370** W/kg	Tipico
1315	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0647** W/kg	Tipico
1316	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0996** W/kg	Tipico
1317	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1413** W/kg	Tipico
1318	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1900** W/kg	Tipico
1319	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.246** W/kg	Tipico
1320	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.309** W/kg	Tipico
1321	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.380** W/kg	Tipico
1322	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.459** W/kg	Tipico
1323	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.547** W/kg	Tipico
1324	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.644** W/kg	Tipico
1325	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.749** W/kg	Tipico
1326	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Massimo garantito
1327	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.865** W/kg	Tipico
1328	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipico
1329	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.994** W/kg	Tipico
1330	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1331	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipico
1332	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.154** W/kg	Tipico
1333	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.405** W/kg	Tipico
1334	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.876** W/kg	Tipico
1335	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00683** VA/kg	Tipico
1336	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0244** VA/kg	Tipico
1337	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0518** VA/kg	Tipico
1338	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0874** VA/kg	Tipico
1339	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1306** VA/kg	Tipico
1340	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1808** VA/kg	Tipico
1341	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.238** VA/kg	Tipico
1342	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.303** VA/kg	Tipico
1343	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Tipico
1344	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.463** VA/kg	Tipico
1345	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.565** VA/kg	Tipico
1346	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.685** VA/kg	Tipico
1347	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.829** VA/kg	Tipico
1348	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.999** VA/kg	Tipico
1349	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.200** VA/kg	Tipico
1350	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.453** VA/kg	Tipico
1351	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.887** VA/kg	Tipico
1352	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/kg	Tipico
1353	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.15** VA/kg	Tipico
1354	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00586** W/kg	Tipico
1355	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00569** W/kg	Tipico
1356	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0214** W/kg	Tipico
1357	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0218** W/kg	Tipico
1358	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0463** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1359	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** W/kg	Tipico
1360	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0799** W/kg	Tipico
1361	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0812** W/kg	Tipico
1362	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1232** W/kg	Tipico
1363	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1211** W/kg	Tipico
1364	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1727** W/kg	Tipico
1365	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1699** W/kg	Tipico
1366	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.230** W/kg	Tipico
1367	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.226** W/kg	Tipico
1368	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.289** W/kg	Tipico
1369	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** W/kg	Tipico
1370	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.360** W/kg	Tipico
1371	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.368** W/kg	Tipico
1372	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.439** W/kg	Tipico
1373	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** W/kg	Tipico
1374	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.527** W/kg	Tipico
1375	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.540** W/kg	Tipico
1376	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.625** W/kg	Tipico
1377	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.640** W/kg	Tipico
1378	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.748** W/kg	Tipico
1379	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** W/kg	Tipico
1380	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.868** W/kg	Tipico
1381	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.849** W/kg	Tipico
1382	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Massimo garantito
1383	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.999** W/kg	Tipico
1384	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.982** W/kg	Tipico
1385	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipico
1386	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.149** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1387	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.126** W/kg	Tipico
1388	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Massimo garantito
1389	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.31** W/kg	Tipico
1390	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.333** W/kg	Tipico
1391	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.313** W/kg	Tipico
1392	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.596** W/kg	Tipico
1393	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.629** W/kg	Tipico
1394	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.22** W/kg	Tipico
1395	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.26** W/kg	Tipico
1396	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00878** VA/kg	Tipico
1397	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00946** VA/kg	Tipico
1398	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0323** VA/kg	Tipico
1399	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0311** VA/kg	Tipico
1400	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0659** VA/kg	Tipico
1401	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0647** VA/kg	Tipico
1402	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1073** VA/kg	Tipico
1403	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1083** VA/kg	Tipico
1404	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1577** VA/kg	Tipico
1405	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1584** VA/kg	Tipico
1406	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Tipico
1407	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Tipico
1408	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.279** VA/kg	Tipico
1409	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.280** VA/kg	Tipico
1410	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.352** VA/kg	Tipico
1411	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.350** VA/kg	Tipico
1412	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.429** VA/kg	Tipico
1413	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.431** VA/kg	Tipico
1414	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.518** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1415	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.515** VA/kg	Tipico
1416	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.609** VA/kg	Tipico
1417	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.614** VA/kg	Tipico
1418	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.720** VA/kg	Tipico
1419	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.713** VA/kg	Tipico
1420	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.830** VA/kg	Tipico
1421	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.837** VA/kg	Tipico
1422	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.960** VA/kg	Tipico
1423	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.972** VA/kg	Tipico
1424	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.120** VA/kg	Tipico
1425	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.134** VA/kg	Tipico
1426	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.331** VA/kg	Tipico
1427	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.351** VA/kg	Tipico
1428	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.683** VA/kg	Tipico
1429	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.706** VA/kg	Tipico
1430	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Tipico
1431	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Tipico
1432	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Tipico
1433	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Tipico
1434	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00487** W/kg	Tipico
1435	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01871** W/kg	Tipico
1436	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0413** W/kg	Tipico
1437	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0720** W/kg	Tipico
1438	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1103** W/kg	Tipico
1439	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1559** W/kg	Tipico
1440	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.209** W/kg	Tipico
1441	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** W/kg	Tipico
1442	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.337** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1443	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.413** W/kg	Tipico
1444	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.498** W/kg	Tipico
1445	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.592** W/kg	Tipico
1446	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.696** W/kg	Tipico
1447	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.809** W/kg	Tipico
1448	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.99** W/kg	Massimo garantito
1449	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Tipico
1450	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Tipico
1451	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.079** W/kg	Tipico
1452	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Massimo garantito
1453	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Tipico
1454	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.252** W/kg	Tipico
1455	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.506** W/kg	Tipico
1456	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.02** W/kg	Tipico
1457	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00741** VA/kg	Tipico
1458	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0268** VA/kg	Tipico
1459	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0566** VA/kg	Tipico
1460	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0952** VA/kg	Tipico
1461	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1416** VA/kg	Tipico
1462	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1954** VA/kg	Tipico
1463	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.257** VA/kg	Tipico
1464	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.326** VA/kg	Tipico
1465	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.405** VA/kg	Tipico
1466	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.498** VA/kg	Tipico
1467	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.605** VA/kg	Tipico
1468	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.730** VA/kg	Tipico
1469	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.877** VA/kg	Tipico
1470	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.053** VA/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1471	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.271** VA/kg	Tipico
1472	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.566** VA/kg	Tipico
1473	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.05** VA/kg	Tipico
1474	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.31** VA/kg	Tipico
1475	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.25** VA/kg	Tipico
1476	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00182** W/lb	Tipico
1477	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00688** W/lb	Tipico
1478	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Tipico
1479	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Tipico
1480	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0409** W/lb	Tipico
1481	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0584** W/lb	Tipico
1482	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0788** W/lb	Tipico
1483	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Tipico
1484	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
1485	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.158** W/lb	Tipico
1486	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.191** W/lb	Tipico
1487	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** W/lb	Tipico
1488	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.269** W/lb	Tipico
1489	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.317** W/lb	Tipico
1490	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Massimo garantito
1491	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Tipico
1492	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Tipico
1493	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.451** W/lb	Tipico
1494	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.609** W/lb	Massimo garantito
1495	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Tipico
1496	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Tipico
1497	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Tipico
1498	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.00** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1499	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** VA/lb	Tipico
1500	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0164** VA/lb	Tipico
1501	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0330** VA/lb	Tipico
1502	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** VA/lb	Tipico
1503	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0765** VA/lb	Tipico
1504	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.102** VA/lb	Tipico
1505	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Tipico
1506	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Tipico
1507	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.196** VA/lb	Tipico
1508	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.234** VA/lb	Tipico
1509	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.277** VA/lb	Tipico
1510	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.328** VA/lb	Tipico
1511	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.390** VA/lb	Tipico
1512	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.474** VA/lb	Tipico
1513	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** VA/lb	Tipico
1514	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.853** VA/lb	Tipico
1515	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** VA/lb	Tipico
1516	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.17** VA/lb	Tipico
1517	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.3** VA/lb	Tipico
1518	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00193** W/lb	Tipico
1519	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00716** W/lb	Tipico
1520	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0156** W/lb	Tipico
1521	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0269** W/lb	Tipico
1522	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0412** W/lb	Tipico
1523	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0585** W/lb	Tipico
1524	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0789** W/lb	Tipico
1525	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Tipico
1526	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1527	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.159** W/lb	Tipico
1528	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.192** W/lb	Tipico
1529	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.230** W/lb	Tipico
1530	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.271** W/lb	Tipico
1531	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.320** W/lb	Tipico
1532	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Massimo garantito
1533	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Tipico
1534	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Tipico
1535	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.459** W/lb	Tipico
1536	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.620** W/lb	Massimo garantito
1537	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Tipico
1538	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Tipico
1539	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.807** W/lb	Tipico
1540	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.06** W/lb	Tipico
1541	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00426** VA/lb	Tipico
1542	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0142** VA/lb	Tipico
1543	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Tipico
1544	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Tipico
1545	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0655** VA/lb	Tipico
1546	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0879** VA/lb	Tipico
1547	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** VA/lb	Tipico
1548	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.140** VA/lb	Tipico
1549	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.171** VA/lb	Tipico
1550	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.205** VA/lb	Tipico
1551	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.243** VA/lb	Tipico
1552	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Tipico
1553	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Tipico
1554	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.416** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1555	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.531** VA/lb	Tipico
1556	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.749** VA/lb	Tipico
1557	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** VA/lb	Tipico
1558	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.66** VA/lb	Tipico
1559	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.5** VA/lb	Tipico
1560	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00192** W/lb	Tipico
1561	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00201** W/lb	Tipico
1562	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00742** W/lb	Tipico
1563	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00762** W/lb	Tipico
1564	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0167** W/lb	Tipico
1565	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0163** W/lb	Tipico
1566	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0291** W/lb	Tipico
1567	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Tipico
1568	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0447** W/lb	Tipico
1569	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0438** W/lb	Tipico
1570	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Tipico
1571	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0636** W/lb	Tipico
1572	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0858** W/lb	Tipico
1573	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0834** W/lb	Tipico
1574	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Tipico
1575	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.111** W/lb	Tipico
1576	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.140** W/lb	Tipico
1577	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Tipico
1578	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.172** W/lb	Tipico
1579	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Tipico
1580	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Tipico
1581	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.207** W/lb	Tipico
1582	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.246** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1583	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Tipico
1584	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Tipico
1585	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.291** W/lb	Tipico
1586	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.341** W/lb	Tipico
1587	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Tipico
1588	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.445** W/lb	Massimo garantito
1589	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Tipico
1590	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.394** W/lb	Tipico
1591	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.402** W/lb	Tipico
1592	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.467** W/lb	Tipico
1593	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.481** W/lb	Tipico
1594	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.700** W/lb	Massimo garantito
1595	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.581** W/lb	Tipico
1596	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.585** W/lb	Tipico
1597	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.598** W/lb	Tipico
1598	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.773** W/lb	Tipico
1599	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.801** W/lb	Tipico
1600	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.03** W/lb	Tipico
1601	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.999** W/lb	Tipico
1602	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00504** VA/lb	Tipico
1603	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00560** VA/lb	Tipico
1604	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0186** VA/lb	Tipico
1605	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Tipico
1606	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0369** VA/lb	Tipico
1607	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** VA/lb	Tipico
1608	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0592** VA/lb	Tipico
1609	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0555** VA/lb	Tipico
1610	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0799** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1611	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0846** VA/lb	Tipico
1612	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.107** VA/lb	Tipico
1613	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Tipico
1614	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.144** VA/lb	Tipico
1615	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.137** VA/lb	Tipico
1616	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** VA/lb	Tipico
1617	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.179** VA/lb	Tipico
1618	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** VA/lb	Tipico
1619	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Tipico
1620	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.246** VA/lb	Tipico
1621	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.259** VA/lb	Tipico
1622	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.306** VA/lb	Tipico
1623	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.291** VA/lb	Tipico
1624	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.360** VA/lb	Tipico
1625	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.343** VA/lb	Tipico
1626	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.406** VA/lb	Tipico
1627	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.429** VA/lb	Tipico
1628	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.489** VA/lb	Tipico
1629	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.511** VA/lb	Tipico
1630	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.645** VA/lb	Tipico
1631	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.612** VA/lb	Tipico
1632	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.839** VA/lb	Tipico
1633	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Tipico
1634	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Tipico
1635	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** VA/lb	Tipico
1636	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.84** VA/lb	Tipico
1637	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.90** VA/lb	Tipico
1638	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.7** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1639	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Tipico
1640	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00202** W/lb	Tipico
1641	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00753** W/lb	Tipico
1642	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Tipico
1643	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Tipico
1644	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Tipico
1645	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Tipico
1646	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0836** W/lb	Tipico
1647	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Tipico
1648	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Tipico
1649	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.167** W/lb	Tipico
1650	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.202** W/lb	Tipico
1651	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.241** W/lb	Tipico
1652	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Tipico
1653	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.335** W/lb	Tipico
1654	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.405** W/lb	Massimo garantito
1655	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Tipico
1656	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Tipico
1657	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.473** W/lb	Tipico
1658	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.610** W/lb	Massimo garantito
1659	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Tipico
1660	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Tipico
1661	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.784** W/lb	Tipico
1662	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Tipico
1663	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00493** VA/lb	Tipico
1664	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0165** VA/lb	Tipico
1665	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0332** VA/lb	Tipico
1666	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0536** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1667	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0772** VA/lb	Tipico
1668	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.104** VA/lb	Tipico
1669	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.133** VA/lb	Tipico
1670	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** VA/lb	Tipico
1671	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.200** VA/lb	Tipico
1672	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.240** VA/lb	Tipico
1673	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.284** VA/lb	Tipico
1674	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.336** VA/lb	Tipico
1675	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.399** VA/lb	Tipico
1676	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.483** VA/lb	Tipico
1677	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.610** VA/lb	Tipico
1678	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Tipico
1679	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Tipico
1680	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.92** VA/lb	Tipico
1681	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Tipico
1682	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Tipico
1683	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00735** W/lb	Tipico
1684	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0161** W/lb	Tipico
1685	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Tipico
1686	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0428** W/lb	Tipico
1687	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.061** W/lb	Tipico
1688	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0822** W/lb	Tipico
1689	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Tipico
1690	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Tipico
1691	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Tipico
1692	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Tipico
1693	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Tipico
1694	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1695	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.333** W/lb	Tipico
1696	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.410** W/lb	Massimo garantito
1697	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Tipico
1698	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Tipico
1699	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.472** W/lb	Tipico
1700	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Massimo garantito
1701	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Tipico
1702	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Tipico
1703	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.795** W/lb	Tipico
1704	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Tipico
1705	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00414** VA/lb	Tipico
1706	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0140** VA/lb	Tipico
1707	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0281** VA/lb	Tipico
1708	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Tipico
1709	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Tipico
1710	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0890** VA/lb	Tipico
1711	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Tipico
1712	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Tipico
1713	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Tipico
1714	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.211** VA/lb	Tipico
1715	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.251** VA/lb	Tipico
1716	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.298** VA/lb	Tipico
1717	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.356** VA/lb	Tipico
1718	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.433** VA/lb	Tipico
1719	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Tipico
1720	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.774** VA/lb	Tipico
1721	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** VA/lb	Tipico
1722	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.81** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1723	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Tipico
1724	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Tipico
1725	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00734** W/lb	Tipico
1726	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0160** W/lb	Tipico
1727	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Tipico
1728	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0429** W/lb	Tipico
1729	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0611** W/lb	Tipico
1730	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0824** W/lb	Tipico
1731	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Tipico
1732	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Tipico
1733	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Tipico
1734	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Tipico
1735	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Tipico
1736	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Tipico
1737	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Tipico
1738	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Massimo garantito
1739	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipico
1740	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipico
1741	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Tipico
1742	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.580** W/lb	Massimo garantito
1743	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Tipico
1744	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Tipico
1745	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.767** W/lb	Tipico
1746	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.01** W/lb	Tipico
1747	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00463** VA/lb	Tipico
1748	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0156** VA/lb	Tipico
1749	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0314** VA/lb	Tipico
1750	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0510** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1751	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0737** VA/lb	Tipico
1752	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0991** VA/lb	Tipico
1753	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.127** VA/lb	Tipico
1754	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.158** VA/lb	Tipico
1755	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.192** VA/lb	Tipico
1756	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.230** VA/lb	Tipico
1757	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.273** VA/lb	Tipico
1758	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.323** VA/lb	Tipico
1759	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.383** VA/lb	Tipico
1760	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.463** VA/lb	Tipico
1761	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Tipico
1762	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.803** VA/lb	Tipico
1763	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** VA/lb	Tipico
1764	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.64** VA/lb	Tipico
1765	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Tipico
1766	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00249** W/lb	Tipico
1767	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00242** W/lb	Tipico
1768	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00935** W/lb	Tipico
1769	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Tipico
1770	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Tipico
1771	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Tipico
1772	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0346** W/lb	Tipico
1773	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0347** W/lb	Tipico
1774	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Tipico
1775	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0531** W/lb	Tipico
1776	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0742** W/lb	Tipico
1777	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0748** W/lb	Tipico
1778	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.100** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1779	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0990** W/lb	Tipico
1780	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
1781	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Tipico
1782	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Tipico
1783	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.162** W/lb	Tipico
1784	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.195** W/lb	Tipico
1785	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Tipico
1786	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.239** W/lb	Tipico
1787	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.236** W/lb	Tipico
1788	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.281** W/lb	Tipico
1789	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.285** W/lb	Tipico
1790	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.333** W/lb	Tipico
1791	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.336** W/lb	Tipico
1792	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.395** W/lb	Tipico
1793	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.391** W/lb	Tipico
1794	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Massimo garantito
1795	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.460** W/lb	Tipico
1796	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.462** W/lb	Tipico
1797	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.463** W/lb	Tipico
1798	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.546** W/lb	Tipico
1799	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.550** W/lb	Tipico
1800	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Massimo garantito
1801	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.666** W/lb	Tipico
1802	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.673** W/lb	Tipico
1803	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.670** W/lb	Tipico
1804	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.845** W/lb	Tipico
1805	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.872** W/lb	Tipico
1806	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.090** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1807	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.990** W/lb	Tipico
1808	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00524** VA/lb	Tipico
1809	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/lb	Tipico
1810	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0176** VA/lb	Tipico
1811	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0192** VA/lb	Tipico
1812	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0354** VA/lb	Tipico
1813	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0381** VA/lb	Tipico
1814	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0613** VA/lb	Tipico
1815	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0574** VA/lb	Tipico
1816	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Tipico
1817	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0881** VA/lb	Tipico
1818	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.118** VA/lb	Tipico
1819	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipico
1820	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Tipico
1821	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.145** VA/lb	Tipico
1822	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.181** VA/lb	Tipico
1823	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.189** VA/lb	Tipico
1824	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.221** VA/lb	Tipico
1825	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Tipico
1826	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.265** VA/lb	Tipico
1827	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Tipico
1828	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.316** VA/lb	Tipico
1829	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.329** VA/lb	Tipico
1830	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.374** VA/lb	Tipico
1831	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.389** VA/lb	Tipico
1832	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.445** VA/lb	Tipico
1833	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** VA/lb	Tipico
1834	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.553** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1835	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** VA/lb	Tipico
1836	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.694** VA/lb	Tipico
1837	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.669** VA/lb	Tipico
1838	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.883** VA/lb	Tipico
1839	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.901** VA/lb	Tipico
1840	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** VA/lb	Tipico
1841	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** VA/lb	Tipico
1842	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.25** VA/lb	Tipico
1843	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.52** VA/lb	Tipico
1844	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.1** VA/lb	Tipico
1845	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**20.0** VA/lb	Tipico
1846	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00256** W/lb	Tipico
1847	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00953** W/lb	Tipico
1848	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Tipico
1849	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0351** W/lb	Tipico
1850	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0532** W/lb	Tipico
1851	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0747** W/lb	Tipico
1852	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0998** W/lb	Tipico
1853	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
1854	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.161** W/lb	Tipico
1855	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Tipico
1856	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.238** W/lb	Tipico
1857	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.284** W/lb	Tipico
1858	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.335** W/lb	Tipico
1859	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.393** W/lb	Tipico
1860	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Massimo garantito
1861	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Tipico
1862	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1863	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.551** W/lb	Tipico
1864	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Massimo garantito
1865	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Tipico
1866	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Tipico
1867	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.881** W/lb	Tipico
1868	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.11** W/lb	Tipico
1869	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.0047** VA/lb	Tipico
1870	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0157** VA/lb	Tipico
1871	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0315** VA/lb	Tipico
1872	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0511** VA/lb	Tipico
1873	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0740** VA/lb	Tipico
1874	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Tipico
1875	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** VA/lb	Tipico
1876	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Tipico
1877	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.199** VA/lb	Tipico
1878	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.239** VA/lb	Tipico
1879	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.285** VA/lb	Tipico
1880	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.337** VA/lb	Tipico
1881	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.398** VA/lb	Tipico
1882	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.475** VA/lb	Tipico
1883	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.583** VA/lb	Tipico
1884	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.769** VA/lb	Tipico
1885	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Tipico
1886	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.53** VA/lb	Tipico
1887	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.4** VA/lb	Tipico
1888	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00260** W/lb	Tipico
1889	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00259** W/lb	Tipico
1890	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0101** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1891	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0100** W/lb	Tipico
1892	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0219** W/lb	Tipico
1893	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0220** W/lb	Tipico
1894	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Tipico
1895	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Tipico
1896	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0580** W/lb	Tipico
1897	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** W/lb	Tipico
1898	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0823** W/lb	Tipico
1899	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0819** W/lb	Tipico
1900	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** W/lb	Tipico
1901	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.111** W/lb	Tipico
1902	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** W/lb	Tipico
1903	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** W/lb	Tipico
1904	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.180** W/lb	Tipico
1905	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** W/lb	Tipico
1906	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.220** W/lb	Tipico
1907	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.218** W/lb	Tipico
1908	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.263** W/lb	Tipico
1909	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** W/lb	Tipico
1910	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** W/lb	Tipico
1911	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.317** W/lb	Tipico
1912	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** W/lb	Tipico
1913	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/lb	Tipico
1914	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/lb	Tipico
1915	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.438** W/lb	Tipico
1916	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Massimo garantito
1917	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Tipico
1918	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1919	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Tipico
1920	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Tipico
1921	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.605** W/lb	Tipico
1922	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Massimo garantito
1923	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Tipico
1924	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Tipico
1925	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.733** W/lb	Tipico
1926	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.930** W/lb	Tipico
1927	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.925** W/lb	Tipico
1928	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Tipico
1929	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Tipico
1930	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00496** VA/lb	Tipico
1931	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00521** VA/lb	Tipico
1932	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0174** VA/lb	Tipico
1933	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Tipico
1934	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0347** VA/lb	Tipico
1935	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0348** VA/lb	Tipico
1936	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0567** VA/lb	Tipico
1937	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0569** VA/lb	Tipico
1938	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Tipico
1939	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0827** VA/lb	Tipico
1940	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Tipico
1941	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipico
1942	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Tipico
1943	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Tipico
1944	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.185** VA/lb	Tipico
1945	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.186** VA/lb	Tipico
1946	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.228** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1947	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.229** VA/lb	Tipico
1948	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Tipico
1949	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.276** VA/lb	Tipico
1950	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** VA/lb	Tipico
1951	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.332** VA/lb	Tipico
1952	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Tipico
1953	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Tipico
1954	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.474** VA/lb	Tipico
1955	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.476** VA/lb	Tipico
1956	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Tipico
1957	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.580** VA/lb	Tipico
1958	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.722** VA/lb	Tipico
1959	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.733** VA/lb	Tipico
1960	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.980** VA/lb	Tipico
1961	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.975** VA/lb	Tipico
1962	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.65** VA/lb	Tipico
1963	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.78** VA/lb	Tipico
1964	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.99** VA/lb	Tipico
1965	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.57** VA/lb	Tipico
1966	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.8** VA/lb	Tipico
1967	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Tipico
1968	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00281** W/lb	Tipico
1969	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0105** W/lb	Tipico
1970	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** W/lb	Tipico
1971	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0391** W/lb	Tipico
1972	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0596** W/lb	Tipico
1973	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.084** W/lb	Tipico
1974	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1975	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** W/lb	Tipico
1976	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** W/lb	Tipico
1977	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.224** W/lb	Tipico
1978	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.271** W/lb	Tipico
1979	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.320** W/lb	Tipico
1980	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.377** W/lb	Tipico
1981	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.440** W/lb	Tipico
1982	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Massimo garantito
1983	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Tipico
1984	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Tipico
1985	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Tipico
1986	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Massimo garantito
1987	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Tipico
1988	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Tipico
1989	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.931** W/lb	Tipico
1990	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Tipico
1991	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** VA/lb	Tipico
1992	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0147** VA/lb	Tipico
1993	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0299** VA/lb	Tipico
1994	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0494** VA/lb	Tipico
1995	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** VA/lb	Tipico
1996	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Tipico
1997	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Tipico
1998	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** VA/lb	Tipico
1999	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Tipico
2000	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.249** VA/lb	Tipico
2001	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.303** VA/lb	Tipico
2002	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.357** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2003	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.424** VA/lb	Tipico
2004	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.510** VA/lb	Tipico
2005	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.635** VA/lb	Tipico
2006	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.862** VA/lb	Tipico
2007	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.49** VA/lb	Tipico
2008	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.46** VA/lb	Tipico
2009	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Tipico
2010	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00329** W/lb	Tipico
2011	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00334** W/lb	Tipico
2012	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** W/lb	Tipico
2013	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0123** W/lb	Tipico
2014	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** W/lb	Tipico
2015	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0265** W/lb	Tipico
2016	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/lb	Tipico
2017	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0453** W/lb	Tipico
2018	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0687** W/lb	Tipico
2019	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0694** W/lb	Tipico
2020	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0973** W/lb	Tipico
2021	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0964** W/lb	Tipico
2022	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** W/lb	Tipico
2023	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.129** W/lb	Tipico
2024	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** W/lb	Tipico
2025	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** W/lb	Tipico
2026	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.207** W/lb	Tipico
2027	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.208** W/lb	Tipico
2028	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.253** W/lb	Tipico
2029	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.254** W/lb	Tipico
2030	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2031	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Tipico
2032	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.363** W/lb	Tipico
2033	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.362** W/lb	Tipico
2034	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.427** W/lb	Tipico
2035	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.425** W/lb	Tipico
2036	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.496** W/lb	Tipico
2037	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.498** W/lb	Tipico
2038	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Massimo garantito
2039	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipico
2040	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipico
2041	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.578** W/lb	Tipico
2042	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** W/lb	Tipico
2043	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.676** W/lb	Tipico
2044	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Massimo garantito
2045	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Tipico
2046	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Tipico
2047	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Tipico
2048	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.02** W/lb	Tipico
2049	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.00** W/lb	Tipico
2050	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.22** W/lb	Tipico
2051	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.19** W/lb	Tipico
2052	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00516** VA/lb	Tipico
2053	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00499** VA/lb	Tipico
2054	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0173** VA/lb	Tipico
2055	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0169** VA/lb	Tipico
2056	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** VA/lb	Tipico
2057	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0346** VA/lb	Tipico
2058	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0572** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2059	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0576** VA/lb	Tipico
2060	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0848** VA/lb	Tipico
2061	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** VA/lb	Tipico
2062	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Tipico
2063	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Tipico
2064	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Tipico
2065	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.153** VA/lb	Tipico
2066	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Tipico
2067	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Tipico
2068	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.239** VA/lb	Tipico
2069	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.238** VA/lb	Tipico
2070	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.288** VA/lb	Tipico
2071	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.290** VA/lb	Tipico
2072	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.345** VA/lb	Tipico
2073	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.348** VA/lb	Tipico
2074	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.409** VA/lb	Tipico
2075	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.414** VA/lb	Tipico
2076	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.493** VA/lb	Tipico
2077	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.484** VA/lb	Tipico
2078	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.591** VA/lb	Tipico
2079	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Tipico
2080	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.734** VA/lb	Tipico
2081	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.699** VA/lb	Tipico
2082	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.904** VA/lb	Tipico
2083	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.965** VA/lb	Tipico
2084	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.71** VA/lb	Tipico
2085	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Tipico
2086	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.13** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2087	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**5.01** VA/lb	Tipico
2088	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Tipico
2089	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.2** VA/lb	Tipico
2090	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00343** W/lb	Tipico
2091	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0129** W/lb	Tipico
2092	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** W/lb	Tipico
2093	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0470** W/lb	Tipico
2094	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0709** W/lb	Tipico
2095	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0994** W/lb	Tipico
2096	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.132** W/lb	Tipico
2097	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** W/lb	Tipico
2098	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.212** W/lb	Tipico
2099	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.258** W/lb	Tipico
2100	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.310** W/lb	Tipico
2101	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.368** W/lb	Tipico
2102	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.431** W/lb	Tipico
2103	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.501** W/lb	Tipico
2104	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Massimo garantito
2105	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipico
2106	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipico
2107	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.677** W/lb	Tipico
2108	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Massimo garantito
2109	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Tipico
2110	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Tipico
2111	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.010** W/lb	Tipico
2112	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.24** W/lb	Tipico
2113	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00471** VA/lb	Tipico
2114	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0161** VA/lb	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2115	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0331** VA/lb	Tipico
2116	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0549** VA/lb	Tipico
2117	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** VA/lb	Tipico
2118	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipico
2119	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Tipico
2120	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.187** VA/lb	Tipico
2121	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Tipico
2122	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1 T (B)	**0.279** VA/lb	Tipico
2123	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.334** VA/lb	Tipico
2124	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** VA/lb	Tipico
2125	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.465** VA/lb	Tipico
2126	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.549** VA/lb	Tipico
2127	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.661** VA/lb	Tipico
2128	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.842** VA/lb	Tipico
2129	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** VA/lb	Tipico
2130	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.70** VA/lb	Tipico
2131	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potenza apparente specifica di eccitazione	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.6** VA/lb	Tipico
2132	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00358** W/kg	Tipico
2133	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01359** W/kg	Tipico
2134	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** W/kg	Tipico
2135	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0527** W/kg	Tipico
2136	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** W/kg	Tipico
2137	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1152** W/kg	Tipico
2138	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1546** W/kg	Tipico
2139	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1997** W/kg	Tipico
2140	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2510** W/kg	Tipico
2141	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.309** W/kg	Tipico
2142	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.373** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2143	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.445** W/kg	Tipico
2144	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.525** W/kg	Tipico
2145	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.613** W/kg	Tipico
2146	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Tipico
2147	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.711** W/kg	Tipico
2148	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.819** W/kg	Tipico
2149	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Massimo garantito
2150	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Tipico
2151	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.961** W/kg	Tipico
2152	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.165** W/kg	Tipico
2153	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.594** W/kg	Tipico
2154	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Tipico
2155	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01620** W/kg	Tipico
2156	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0356** W/kg	Tipico
2157	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0624** W/kg	Tipico
2158	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0958** W/kg	Tipico
2159	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1358** W/kg	Tipico
2160	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1825** W/kg	Tipico
2161	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.2360** W/kg	Tipico
2162	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2970** W/kg	Tipico
2163	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.365** W/kg	Tipico
2164	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.441** W/kg	Tipico
2165	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.525** W/kg	Tipico
2166	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.616** W/kg	Tipico
2167	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.715** W/kg	Tipico
2168	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipico
2169	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.825** W/kg	Tipico
2170	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.945** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2171	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Massimo garantito
2172	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Tipico
2173	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.099** W/kg	Tipico
2174	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.323** W/kg	Tipico
2175	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.773** W/kg	Tipico

Altre proprietà

Frequenza non indicata separatamente

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2176	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
2177	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
2178	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.880** T	Minimo garantito
2179	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.917** T	Tipico
2180	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.880** T	Minimo garantito
2181	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.916** T	Tipico
2182	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.880** T	Minimo garantito
2183	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.918** T	Tipico
2184	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.880** T	Minimo garantito
2185	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.918** T	Tipico
2186	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.890** T	Minimo garantito
2187	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.920** T	Tipico
2188	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.880** T	Minimo garantito
2189	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.917** T	Tipico
2190	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimo garantito
2191	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipico
2192	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimo garantito
2193	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipico
2194	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimo garantito
2195	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
2196	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimo garantito
2197	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipico
2198	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimo garantito
2199	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipico
2200	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Minimo garantito
2201	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipico
2202	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Minimo garantito
2203	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Tipico
2204	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Minimo garantito
2205	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Induzione magnetica	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Tipico
2206	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
2207	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico
2208	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
2209	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico

Fonti dei produttori e condizioni di prova

I riferimenti a tabelle e righe rimandano alle condizioni di prova originali.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels

Revisione May 2021 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 473, 475-476, 479-480, 482, 485-486, 488, 490, 493, 495-496, 498, 503-504, 509, 511-512, 678, 681, 683-684, 686, 689-690, 693, 695-696, 699-700, 702, 705, 707, 710, 713, 716, 719, 800, 802, 804, 807-808, 811-812, 815-816, 819, 821, 823-824, 826, 830, 833, 835, 839, 841, 922, 924, 927-928, 931, 933, 935, 937-938, 941, 943, 945-946, 949, 953-954, 958, 960, 962, 1561, 1563-1564, 1566, 1568, 1571-1572, 1575-1576, 1578, 1581-1582, 1585-1586, 1591, 1593, 1597, 1599-1600, 1766, 1768, 1771-1772, 1775, 1777-1778, 1780, 1783, 1785-1786, 1789, 1791-1792, 1797, 1799, 1802, 1805-1806, 1888, 1891-1892, 1895, 1897-1898, 1901, 1903-1904, 1906, 1909, 1911, 1913, 1915, 1919-1920, 1925, 1927-1928, 2011, 2013, 2015, 2017-2018, 2021, 2023-2024, 2026, 2028, 2030, 2033, 2035-2036, 2041, 2043, 2047, 2049-2050

Pagine di riferimento e metodi di prova Typical core loss · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 8 · Righe dei dati 474, 477-478, 481, 483-484, 487, 489, 491-492, 494, 497, 499, 502, 505, 507, 510, 513, 679-680, 682, 685, 687-688, 691-692, 694, 697-698, 701, 703-704, 708, 711, 715, 717-718, 801, 803, 805-806, 809-810, 813-814, 817-818, 820, 822, 825, 827, 829, 832, 836, 838, 840, 923, 925-926, 929-930, 932, 934, 936, 939-940, 942, 944, 947-948, 952, 955, 959, 961, 963, 1560, 1562, 1565, 1567, 1569-1570, 1573-1574, 1577, 1579-1580, 1583-1584, 1587, 1589, 1592, 1595, 1598, 1601, 1767, 1769-1770, 1773-1774, 1776, 1779, 1781-1782, 1784, 1787-1788, 1790, 1793, 1796, 1798, 1801, 1804, 1807, 1889-1890, 1893-1894, 1896, 1899-1900, 1902, 1905, 1907-1908, 1910, 1912, 1914, 1918, 1921, 1923, 1926, 1929, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019-2020, 2022, 2025, 2027, 2029, 2031-2032, 2034, 2037, 2039, 2042, 2046, 2048, 2051

Pagine di riferimento e metodi di prova Typical core loss · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 500, 506, 706, 712, 828, 834, 950, 956, 1588, 1594, 1794, 1800, 1916, 1922, 2038, 2044

Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 501, 508, 709, 714, 831, 837, 951, 957, 1590, 1596, 1795, 1803, 1917, 1924, 2040, 2045

Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 514, 517-518, 521-522, 524, 527, 529-530, 532, 534, 537, 539, 541-542, 544, 547-548, 550, 721, 723, 725, 727, 729-730, 733, 735-736, 739-740, 743-744, 747-748, 750, 752, 755-756, 843-844, 847, 849, 851-852, 855-856, 859, 861, 863-864, 866, 869-870, 872, 875-876, 879, 964, 966, 968, 970, 973, 975-976, 979, 981-982, 985-986, 988, 991, 993, 995, 997, 999-1000, 1603-1604, 1606, 1608, 1611, 1613-1614, 1617-1618, 1621-1622, 1624, 1627, 1629-1630, 1633-1634, 1636, 1639, 1809, 1811, 1813-1814, 1817-1818, 1820, 1823, 1825, 1827, 1829, 1831, 1833-1834, 1836, 1838, 1841-1842, 1844, 1931-1932, 1935-1936, 1939, 1941-1942, 1944, 1946, 1949-1950, 1952, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963-1964, 1966, 2052, 2054, 2056, 2059-2060, 2062, 2065-2066, 2068, 2071, 2073, 2075-2076, 2078, 2080, 2083-2084, 2087, 2089

Pagine di riferimento e metodi di prova Typical RMS exciting power · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 9 · Righe dei dati 515-516, 519-520, 523, 525-526, 528, 531, 533, 535-536, 538, 540, 543, 545-546, 549, 551, 720, 722, 724, 726, 728, 731-732, 734, 737-738, 741-742, 745-746, 749, 751, 753-754, 757, 842, 845-846, 848, 850, 853-854, 857-858, 860, 862, 865, 867-868, 871, 873-874, 877-878, 965, 967, 969, 971-972, 974, 977-978, 980, 983-984, 987, 989-990, 992, 994, 996, 998, 1001, 1602, 1605, 1607, 1609-1610, 1612, 1615-1616, 1619-1620, 1623, 1625-1626, 1628, 1631-1632, 1635, 1637-1638, 1808, 1810, 1812, 1815-1816, 1819, 1821-1822, 1824, 1826, 1828, 1830, 1832, 1835, 1837, 1839-1840, 1843, 1845, 1930, 1933-1934, 1937-1938, 1940, 1943, 1945, 1947-1948, 1951, 1953-1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1965, 1967, 2053, 2055, 2057-2058, 2061, 2063-2064, 2067, 2069-2070, 2072, 2074, 2077, 2079, 2081-2082, 2085-2086, 2088

Pagine di riferimento e metodi di prova Typical RMS exciting power · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels

Revisione October 2023 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 389-402, 404, 406, 408, 410-411, 431-444, 447-448, 450, 452-453, 552-565, 568-569, 571, 573-574, 636-649, 651, 653, 655, 657-658, 1476-1489, 1492-1493, 1495, 1497-1498, 1518-1531, 1534-1535, 1538-1540, 1640-1653, 1655, 1657, 1660-1662, 1724-1737, 1739, 1741, 1744-1746

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 — Typical core loss · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 403, 407, 445, 449, 566, 570, 608, 612, 650, 654, 772, 776, 894, 898, 1016, 1020, 1490, 1494, 1532, 1536, 1654, 1658, 1696, 1700, 1738, 1742, 1860, 1864, 1982, 1986, 2104, 2108

Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, pagina 4 · Righe dei dati 405, 409, 446, 451, 567, 572, 610, 614, 652, 656, 773, 778, 895, 900, 1018, 1021, 1491, 1496, 1533, 1537, 1656, 1659, 1697, 1702, 1740, 1743, 1861, 1866, 1983, 1988, 2106, 2110

Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, pagina 13 · Righe dei dati 412-430, 454-472, 575-593, 659-677, 1499-1517, 1541-1559, 1663-1681, 1747-1765

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 10 — Typical RMS exciting power · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 12 · Righe dei dati 594-607, 609, 611, 613, 615-616, 758-771, 774-775, 777, 779-780, 880-893, 896-897, 899, 901-902, 1002-1015, 1017, 1019, 1022-1024, 1682-1695, 1698-1699, 1701, 1703-1704, 1846-1859, 1862-1863, 1865, 1867-1868, 1968-1981, 1984-1985, 1987, 1989-1990, 2090-2103, 2105, 2107, 2109, 2111-2112

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 — Typical core loss · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 14 · Righe dei dati 617-635, 781-799, 903-921, 1025-1043, 1705-1723, 1869-1887, 1991-2009, 2113-2131

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 11 — Typical RMS exciting power · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 2190, 2192, 2194, 2196, 2198, 2200

Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.0 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF, pagina 4 · Righe dei dati 2191, 2193, 2195, 2197, 2199, 2201

Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.4 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 2202, 2204

Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 17.8 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF, pagina 4 · Righe dei dati 2203, 2205

Pagine di riferimento e metodi di prova TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.2 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel

Revisione October 2024 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 12 · **Righe dei dati 23, 25, 28, 30-31, 33, 36, 38-39, 42, 44, 46-47, 49, 54, 56, 58, 62, 64, 146-147, 149, 152, 154-155, 157, 159, 162, 164-165, 167, 170, 172, 174, 177, 181, 183, 186, 268-269, 271, 274-275, 278, 280-281, 284, 286-287, 289, 292-293, 296, 300, 304-305, 308, 1111, 1113-1114, 1116, 1119-1120, 1123, 1125, 1127, 1129-1130, 1133-1134, 1137, 1139, 1143, 1147, 1149, 1151, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241-1242, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1257-1258, 1261, 1264, 1269, 1271, 1273, 1354, 1357, 1359, 1361-1362, 1364, 1366, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377-1378, 1380, 1383, 1386, 1390, 1393, 1395**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 10 — Typical core loss · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF, pagina 10 · **Righe dei dati 24, 26-27, 29, 32, 34-35, 37, 40-41, 43, 45, 48, 50, 52, 55, 60-61, 63, 103-116, 119-120, 122, 124-125, 145, 148, 150-151, 153, 156, 158, 160-161, 163, 166, 168-169, 171, 176, 178, 182, 184-185, 225-238, 241-242, 244, 246-247, 267, 270, 272-273, 276-277, 279, 282-283, 285, 288, 290-291, 294, 298-299, 302, 306-307, 347-360, 363-364, 366, 368-369, 1110, 1112, 1115, 1117-1118, 1121-1122, 1124, 1126, 1128, 1131-1132, 1135-1136, 1140, 1142, 1146, 1148, 1150, 1190-1203, 1206-1207, 1210-1212, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255-1256, 1259, 1263, 1265, 1267, 1270, 1272, 1312-1325, 1327, 1329, 1332-1334, 1355-1356, 1358, 1360, 1363, 1365, 1367-1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1379, 1381, 1384, 1387, 1391-1392, 1394, 1434-1447, 1449, 1451, 1454-1456**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 8 — Typical core loss · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, pagina 3 · **Righe dei dati 51, 57, 117, 121, 173, 179, 239, 243, 295, 301, 361, 365, 1138, 1144, 1204, 1208, 1260, 1266, 1326, 1330, 1382, 1388, 1448, 1452**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 1 — Guaranteed core loss · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, pagina 3 · **Righe dei dati 53, 59, 118, 123, 175, 180, 240, 245, 297, 303, 362, 367, 1141, 1145, 1205, 1209, 1262, 1268, 1328, 1331, 1385, 1389, 1450, 1453**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, pagina 11 · **Righe dei dati 65, 68, 70, 72-73, 75, 77, 79, 81, 84, 86, 88-89, 91, 93, 95, 98-99, 101, 126-144, 188-189, 192-193, 196, 198, 200, 202-203, 205, 207, 210-211, 214, 216, 218-219, 221, 223, 248-266, 309, 311, 314, 316-317, 319, 321, 324-325, 328-329, 332, 334-335, 338-339, 341, 344, 346, 370-388, 1153-1154, 1156, 1159-1160, 1162, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177-1178, 1181-1182, 1185-1186, 1189, 1213-1231, 1275-1276, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295-1296, 1299-1300, 1303, 1305-1306, 1309-1310, 1335-1353, 1397-1398, 1400, 1403, 1405, 1407-1408, 1411-1412, 1415-1416, 1419-1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1433, 1457-1475**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 9 — Typical RMS exciting power · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, pagina 12 · **Righe dei dati 66-67, 69, 71, 74, 76, 78, 80, 82-83, 85, 87, 90, 92, 94, 96-97, 100, 102, 187, 190-191, 194-195, 197, 199, 201, 204, 206, 208-209, 212-213, 215, 217, 220, 222, 224, 310, 312-313, 315, 318, 320, 322-323, 326-327, 330-331, 333, 336-337, 340, 342-343, 345, 1152, 1155, 1157-1158, 1161, 1163-1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1179-1180, 1183-1184, 1187-1188, 1274, 1277-1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1297-1298, 1301-1302, 1304, 1307-1308, 1311, 1396, 1399, 1401-1402, 1404, 1406, 1409-1410, 1413-1414, 1417-1418, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431-1432**

Pagine di riferimento e metodi di prova Table 10, lower panel — RMS exciting power · Epstein secondo ASTM A343

Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 2178, 2180, 2182, 2184, 2186, 2188
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 1 – Guaranteed core loss · Non specificato per l'induzione magnetica
Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 2179, 2181, 2183, 2185, 2187, 2189
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · Non specificato per l'induzione magnetica
Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels
Revisione July 2025 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 4 · Righe dei dati 1-15, 17, 19, 21-22, 1044-1058, 1060, 1063-1080, 1082, 1084, 1086-1101, 1103-1104, 1107-1109, 2132-2145, 2147-2148, 2151-2167, 2169-2170, 2173-2175
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 4 – Typical core loss · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804
Note sulle condizioni di prova (in inglese) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, pagina 3 · Righe dei dati 16, 20, 1059, 1062, 1081, 1085, 1102, 1106, 2146, 2150, 2168, 2172, 2177, 2207, 2209
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804
Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, pagina 2 · Righe dei dati 18, 1061, 1083, 1105, 2149, 2171, 2176, 2206, 2208
Pagine di riferimento e metodi di prova Table 1 – Guaranteed core loss · Prova su lamiera singola allo stato tranciato secondo ASTM A804
Note sulle condizioni di prova (in inglese) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Raccolta indipendente

Raccolta indipendente di Chenfan Electric basata su dati pubblicati dai produttori, senza la loro approvazione.
L'accettazione è disciplinata dalle specifiche del produttore e dalle condizioni scritte dell'ordine. I valori tipici e di riferimento servono per la valutazione.
I dati del nastro sono un riferimento tecnico. Le perdite del nucleo finito richiedono una verifica separata.
Revisione 2026-11-14.2