NLMK

Riferimento dei gradi del produttore

Riepilogo dei dati

Schede tecniche per grado	25
Valori pubblicati	76
Frequenze indicate	50 Hz
Intervallo di densità di flusso pubblicato	1.7 T
Livelli di densità di flusso	1

Prestazioni a 50 Hz

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1	**M100-23P** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
2	**M100-23P** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.98** W/kg	Tipico
3	**M100-27P** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
4	**M100-27P** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Tipico
5	**M105-30P** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
6	**M105-30P** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Tipico
7	**M110-23S** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
8	**M110-23S** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.03** W/kg	Tipico
9	**M110-27P** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
10	**M110-27P** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
11	**M110-30P** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
12	**M110-30P** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
13	**M120-27S** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito
14	**M120-27S** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.13** W/kg	Tipico
15	**M120-30S** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito
16	**M120-30S** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.12** W/kg	Tipico
17	**M130-30S** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.30** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
18	**M130-30S** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.26** W/kg	Tipico
19	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
20	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.89** W/kg	Tipico
21	**M95-23P** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
22	**M95-23P** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Tipico
23	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
24	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.945** W/kg	Tipico
25	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
26	**T100-23D** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
27	**T100-27D** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
28	**T105-27S** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
29	**T105-27S** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.02** W/kg	Tipico
30	**T105-30D** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
31	**T110-23S** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
32	**T110-27S** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
33	**T111-30S** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.11** W/kg	Massimo garantito
34	**T120-27S** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito
35	**T120-30S** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito
36	**T130-30S** NLMK	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.30** W/kg	Massimo garantito
37	**T95-23D** NLMK	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
38	**T95-27D** NLMK	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito

Altre proprietà

Frequenza non indicata separatamente

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
39	**M100-23P** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
40	**M100-23P** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
41	**M100-27P** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
42	**M100-27P** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
43	**M105-30P** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
44	**M105-30P** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
45	**M110-23S** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimo garantito
46	**M110-23S** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
47	**M110-27P** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
48	**M110-27P** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
49	**M110-30P** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
50	**M110-30P** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
51	**M120-27S** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimo garantito
52	**M120-27S** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Tipico
53	**M120-30S** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimo garantito
54	**M120-30S** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
55	**M130-30S** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.78** T	Minimo garantito
56	**M130-30S** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipico
57	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
58	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
59	**M95-23P** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
60	**M95-23P** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
61	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
62	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
63	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
64	**T100-23D** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimo garantito
65	**T100-27D** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimo garantito
66	**T105-27S** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
67	**T105-27S** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
68	**T105-30D** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
69	**T110-23S** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.85** T	Minimo garantito
70	**T110-27S** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
71	**T111-30S** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
72	**T120-27S** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.84** T	Minimo garantito
73	**T120-30S** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Minimo garantito
74	**T130-30S** NLMK	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.84** T	Minimo garantito
75	**T95-23D** NLMK	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
76	**T95-27D** NLMK	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito

Fonti dei produttori e condizioni di prova

I riferimenti a tabelle e righe rimandano alle condizioni di prova originali.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

Revisione 2024 (printed, cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 1

Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 2

Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 3

Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 4

Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 5

Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 6

Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 7

Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 8

Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 9

Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 10
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 11
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 12
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 13
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 14
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 15
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 16
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 17
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 18
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 19
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 20
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 21
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 22
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 23
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 24
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 25
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica STO 05757665-008. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 26
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 27
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 28
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 29
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 30
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 31
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.

Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 32
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 33
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 34
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 35
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 36
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 37
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 38
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 39
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 40
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 41
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 42
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 43
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 44
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 45
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 46
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 47
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 48
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 49
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 50
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 51
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 52
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 53
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 54
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 55
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 56
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 57
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 58
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 59
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 60
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 61
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica EN 10107. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 62
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 63
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica STO 05757665-008. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 64
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 65
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 66
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) EN grade designation is not listed. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 67
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Non specificato per i valori tipici nella tabella del paragrafo 9
Note sulle condizioni di prova (in inglese) EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 68
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 69
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 70
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 71
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 72
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 73
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF, pagina 51 · Righe dei dati 74
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 Standard grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 75
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF, pagina 52 · Righe dei dati 76
Pagine di riferimento e metodi di prova §9 High-permeability grades · Specifica GOST 32482. Il dispositivo di prova non è indicato nella tabella del paragrafo 9.
Note sulle condizioni di prova (in inglese) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

Raccolta indipendente

Raccolta indipendente di Chenfan Electric basata su dati pubblicati dai produttori.
L'accettazione è disciplinata dalle specifiche del produttore e dalle condizioni scritte dell'ordine. I valori tipici e di riferimento servono per la valutazione.

I dati del nastro sono un riferimento tecnico. Le perdite del nucleo finito richiedono una verifica separata.
Revisione 2026-11-14.2