Stalprodukt

Riferimento dei gradi del produttore

Riepilogo dei dati

Schede tecniche per grado	22
Valori pubblicati	208
Frequenze indicate	50 Hz / 60 Hz
Intervallo di densità di flusso pubblicato	1.5-1.7 T
Livelli di densità di flusso	2

Prestazioni a 50 Hz

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
1	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.63** W/kg	Massimo garantito
2	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.62** W/kg	Tipico
3	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
4	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.89** W/kg	Tipico
5	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.64** W/kg	Massimo garantito
6	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.63** W/kg	Tipico
7	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
8	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Tipico
9	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.67** W/kg	Massimo garantito
10	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.66** W/kg	Tipico
11	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
12	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.98** W/kg	Tipico
13	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.74** W/kg	Massimo garantito
14	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.73** W/kg	Tipico
15	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
16	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.03** W/kg	Tipico
17	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
18	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.76** W/kg	Tipico
19	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Massimo garantito
20	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Tipico
21	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.74** W/kg	Massimo garantito
22	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.73** W/kg	Tipico
23	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
24	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
25	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Massimo garantito
26	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Tipico
27	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.10** W/kg	Massimo garantito
28	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
29	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Massimo garantito
30	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Tipico
31	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.14** W/kg	Massimo garantito
32	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
33	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.82** W/kg	Massimo garantito
34	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.81** W/kg	Tipico
35	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.17** W/kg	Massimo garantito
36	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.15** W/kg	Tipico
37	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Massimo garantito
38	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Tipico
39	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito
40	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.14** W/kg	Tipico
41	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Massimo garantito
42	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Tipico
43	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.20** W/kg	Massimo garantito
44	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.18** W/kg	Tipico
45	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
46	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
47	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.22** W/kg	Massimo garantito
48	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.19** W/kg	Tipico
49	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
50	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
51	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.30** W/kg	Massimo garantito
52	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.23** W/kg	Tipico
53	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
54	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Tipico
55	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.30** W/kg	Massimo garantito
56	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.24** W/kg	Tipico
57	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Massimo garantito
58	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.92** W/kg	Tipico
59	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.30** W/kg	Massimo garantito
60	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.25** W/kg	Tipico
61	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.96** W/kg	Massimo garantito
62	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Tipico
63	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.40** W/kg	Massimo garantito
64	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.34** W/kg	Tipico
65	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.58** W/kg	Massimo garantito
66	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.57** W/kg	Tipico
67	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Massimo garantito
68	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Tipico
69	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.60** W/kg	Massimo garantito
70	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.59** W/kg	Tipico
71	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Massimo garantito
72	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.83** W/kg	Tipico
73	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.62** W/kg	Massimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
74	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.61** W/kg	Tipico
75	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.90** W/kg	Massimo garantito
76	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.88** W/kg	Tipico
77	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.64** W/kg	Massimo garantito
78	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.63** W/kg	Tipico
79	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Massimo garantito
80	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.93** W/kg	Tipico
81	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.67** W/kg	Massimo garantito
82	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.66** W/kg	Tipico
83	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.00** W/kg	Massimo garantito
84	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.98** W/kg	Tipico
85	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.76** W/kg	Massimo garantito
86	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.75** W/kg	Tipico
87	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.05** W/kg	Massimo garantito
88	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	50 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Tipico

Prestazioni a 60 Hz

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
89	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.36** W/lb	Massimo garantito
90	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.80** W/kg	Tipico
91	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.54** W/lb	Massimo garantito
92	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.16** W/kg	Tipico
93	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.37** W/lb	Massimo garantito
94	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.81** W/kg	Tipico
95	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.57** W/lb	Massimo garantito
96	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.21** W/kg	Tipico
97	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.39** W/lb	Massimo garantito
98	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.85** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
99	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.59** W/lb	Massimo garantito
100	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.27** W/kg	Tipico
101	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.42** W/lb	Massimo garantito
102	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.94** W/kg	Tipico
103	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.62** W/lb	Massimo garantito
104	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.34** W/kg	Tipico
105	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.44** W/lb	Massimo garantito
106	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.98** W/kg	Tipico
107	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.64** W/lb	Massimo garantito
108	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.37** W/kg	Tipico
109	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.94** W/kg	Tipico
110	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.63** W/lb	Massimo garantito
111	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.39** W/kg	Tipico
112	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.45** W/lb	Massimo garantito
113	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Tipico
114	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.65** W/lb	Massimo garantito
115	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.39** W/kg	Tipico
116	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.99** W/kg	Tipico
117	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.64** W/lb	Massimo garantito
118	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.39** W/kg	Tipico
119	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.04** W/kg	Tipico
120	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.50** W/kg	Tipico
121	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.97** W/kg	Tipico
122	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.67** W/lb	Massimo garantito
123	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.48** W/kg	Tipico
124	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.01** W/kg	Tipico
125	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.71** W/lb	Massimo garantito
126	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.53** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
127	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
128	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.72** W/lb	Massimo garantito
129	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.55** W/kg	Tipico
130	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.07** W/kg	Tipico
131	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.60** W/kg	Tipico
132	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.08** W/kg	Tipico
133	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.74** W/lb	Massimo garantito
134	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.61** W/kg	Tipico
135	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.19** W/kg	Tipico
136	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.75** W/lb	Massimo garantito
137	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.64** W/kg	Tipico
138	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**1.23** W/kg	Tipico
139	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.81** W/lb	Massimo garantito
140	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.76** W/kg	Tipico
141	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.34** W/lb	Massimo garantito
142	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.76** W/kg	Tipico
143	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.48** W/lb	Massimo garantito
144	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.02** W/kg	Tipico
145	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.35** W/lb	Massimo garantito
146	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.77** W/kg	Tipico
147	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.51** W/lb	Massimo garantito
148	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.08** W/kg	Tipico
149	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.36** W/lb	Massimo garantito
150	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.78** W/kg	Tipico
151	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.54** W/lb	Massimo garantito
152	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.15** W/kg	Tipico
153	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.37** W/lb	Massimo garantito
154	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.79** W/kg	Tipico

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
155	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.58** W/lb	Massimo garantito
156	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.23** W/kg	Tipico
157	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.39** W/lb	Massimo garantito
158	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.84** W/kg	Tipico
159	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.60** W/lb	Massimo garantito
160	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.28** W/kg	Tipico
161	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.45** W/lb	Massimo garantito
162	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.5 T B o J non specificato	**0.95** W/kg	Tipico
163	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**0.65** W/lb	Massimo garantito
164	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Perdite specifiche nel nucleo	60 Hz / 1.7 T B o J non specificato	**1.38** W/kg	Tipico

Altre proprietà

Frequenza non indicata separatamente

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
165	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
166	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
167	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
168	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
169	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
170	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.86** T	Tipico
171	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
172	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
173	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
174	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
175	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
176	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
177	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
178	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
179	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
180	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
181	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
182	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
183	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
184	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipico
185	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
186	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
187	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
188	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
189	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
190	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
191	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
192	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
193	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
194	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipico
195	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.80** T	Minimo garantito
196	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipico
197	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
198	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
199	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
200	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
201	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.87** T	Minimo garantito
202	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
203	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
204	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
205	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito
206	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipico
207	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.88** T	Minimo garantito

Numero	Produttore / grado	Spessore mm	Proprietà	Punto di prova	Valore	Tipo di valore
208	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Induzione magnetica	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipico

Fonti dei produttori e condizioni di prova

I riferimenti a tabelle e righe rimandano alle condizioni di prova originali.

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel

Revisione Bochnia 2023 (printed, back cover) Documento ufficiale

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 1, 5, 9, 13, 17, 25

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 26-28, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 113, 115, 165-174, 177-178

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 21, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 22-24, 30-32, 34-36, 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60, 62-64, 109, 111, 116, 118-121, 123-124, 126-127, 129-132, 134-135, 137-138, 140, 175-176, 179-196

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 65, 69, 73

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 66-68, 70-72, 74-76, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 197-202

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO DR magnetic properties (W/kg) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 77, 81, 85

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 78-80, 82-84, 86-88, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 203-208

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO magnetic properties (W/kg) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 7 · Righe dei dati 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 112, 114

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO DR magnetic properties (W/lb) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 6 · Righe dei dati 110, 117, 122, 125, 128, 133, 136, 139

Pagine di riferimento e metodi di prova CGO magnetic properties (W/lb) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 11 · Righe dei dati 141, 143, 145, 147, 149, 151

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO DR magnetic properties (W/lb) · SST (IEC 60404-3:2009)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF, pagina 10 · Righe dei dati 153, 155, 157, 159, 161, 163

Pagine di riferimento e metodi di prova HGO magnetic properties (W/lb) · Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

Note sulle condizioni di prova (in inglese) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Raccolta indipendente

Raccolta indipendente di Chenfan Electric basata su dati pubblicati dai produttori, senza la loro approvazione.
L'accettazione è disciplinata dalle specifiche del produttore e dalle condizioni scritte dell'ordine. I valori tipici e di riferimento servono per la valutazione.
I dati del nastro sono un riferimento tecnico. Le perdite del nucleo finito richiedono una verifica separata.
Revisione 2026-11-14.2