방향성 전기강판(CRGO) 종합 자료

CRGO 기술 데이터

수록 데이터 요약

강종별 데이터 시트 수	473
공개 수치	5662
공개 데이터의 주파수	50 Hz / 60 Hz
공개 자속 밀도 범위	0.1-1.9 T
자속 밀도 설정값 수	19

50 Hz 성능

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1	**H100-27** Aperam	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
2	**H100-30** Aperam	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
3	**H105-30** Aperam	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.05** W/kg	보증 최댓값
4	**H110-27** Aperam	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	보증 최댓값
5	**H110-30** Aperam	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	보증 최댓값
6	**H120-30** Aperam	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.20** W/kg	보증 최댓값
7	**L080-23** Aperam	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	보증 최댓값
8	**L085-23** Aperam	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	보증 최댓값
9	**L085-27** Aperam	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	보증 최댓값
10	**L090-23** Aperam	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
11	**L090-27** Aperam	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
12	**L095-27** Aperam	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
13	**L100-27** Aperam	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
14	**R120-27** Aperam	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.20** W/kg	보증 최댓값
15	**R130-27** Aperam	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.30** W/kg	보증 최댓값
16	**R130-30** Aperam	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.30** W/kg	보증 최댓값
17	**R140-30** Aperam	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.40** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
18	**18QG080** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	대표값
19	**18QG080** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
20	**18QG085** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	대표값
21	**18QG085** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
22	**18QG095** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
23	**18QG095** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
24	**18RK065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	대표값
25	**18RK065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
26	**18RK070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	대표값
27	**18RK070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
28	**18RK075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	대표값
29	**18RK075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
30	**18RK085** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	대표값
31	**18RK085** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
32	**20QG080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
33	**20QG080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
34	**20QG085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
35	**20QG085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
36	**20QG095** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	대표값
37	**20QG095** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
38	**20RK070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	대표값
39	**20RK070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
40	**20RK075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	대표값
41	**20RK075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
42	**20RK085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	대표값
43	**20RK085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
44	**23Q110** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	대표값
45	**23Q110** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
46	**23QG085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
47	**23QG085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
48	**23QG090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
49	**23QG090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	대표값
50	**23QG095** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
51	**23QG095** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
52	**23QG100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	대표값
53	**23QG100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
54	**23RK075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	대표값
55	**23RK075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	대표값
56	**23RK080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	대표값
57	**23RK080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
58	**23RK085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	대표값
59	**23RK085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
60	**23RK090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
61	**23RK090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
62	**23RK100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
63	**23RK100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
64	**27Q120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	대표값
65	**27Q120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	대표값
66	**27QG090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	대표값
67	**27QG090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	대표값
68	**27QG095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	대표값
69	**27QG095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
70	**27QG100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
71	**27QG100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
72	**27QG120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
73	**27QG120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
74	**27RK085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	대표값
75	**27RK085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
76	**27RK090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
77	**27RK090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	대표값
78	**27RK095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
79	**27RK095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
80	**27RK100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	대표값
81	**27RK100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
82	**30Q120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
83	**30Q120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
84	**30Q130** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
85	**30Q130** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	대표값
86	**30QG100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
87	**30QG100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
88	**30QG105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	대표값
89	**30QG105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	대표값
90	**30QG120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
91	**30QG120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	대표값
92	**30RK095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
93	**30RK095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	대표값
94	**30RK100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
95	**30RK100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	대표값
96	**30RK105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	대표값
97	**30RK105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
98	**35Q145** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	대표값
99	**35Q145** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	대표값
100	**35Q155** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
101	**35Q155** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
102	**35QG135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	대표값
103	**35QG135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	대표값
104	**B18HS065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	보증 최댓값
105	**B18HS065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
106	**B18HS070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	보증 최댓값
107	**B18HS070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
108	**B18HS075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	보증 최댓값
109	**B18HS075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
110	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	공개 참고값
111	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	대표값
112	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
113	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	대표값
114	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	공개 참고값
115	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	대표값
116	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
117	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
118	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	공개 참고값
119	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	대표값
120	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	보증 최댓값
121	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	대표값
122	**B18P085** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	공개 참고값
123	**B18P085** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	보증 최댓값
124	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.41** W/kg	공개 참고값
125	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.40** W/kg	대표값
126	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.55** W/kg	보증 최댓값
127	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.54** W/kg	대표값
128	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	공개 참고값
129	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
130	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	보증 최댓값
131	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
132	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	공개 참고값
133	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	대표값
134	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	보증 최댓값
135	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
136	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	공개 참고값
137	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	대표값
138	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	보증 최댓값
139	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
140	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	공개 참고값
141	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	대표값
142	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	보증 최댓값
143	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
144	**B20HS065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	보증 최댓값
145	**B20HS065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
146	**B20HS070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	보증 최댓값
147	**B20HS070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
148	**B20HS075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	공개 참고값
149	**B20HS075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	보증 최댓값
150	**B20HS075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
151	**B20HS080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	공개 참고값
152	**B20HS080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	보증 최댓값
153	**B20HS080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
154	**B20HS085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
155	**B20HS085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	보증 최댓값
156	**B20HS085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
157	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
158	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	대표값
159	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
160	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
161	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	공개 참고값
162	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
163	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
164	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	대표값
165	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	공개 참고값
166	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	대표값
167	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	보증 최댓값
168	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
169	**B20PD080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	공개 참고값
170	**B20PD080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	보증 최댓값
171	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	공개 참고값
172	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	대표값
173	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	보증 최댓값
174	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
175	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	공개 참고값
176	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	대표값
177	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	보증 최댓값
178	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
179	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	공개 참고값
180	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	대표값
181	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	보증 최댓값
182	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
183	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	공개 참고값
184	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	대표값
185	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
186	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
187	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	공개 참고값
188	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	대표값
189	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	보증 최댓값
190	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	대표값
191	**B20R085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	공개 참고값
192	**B20R085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	보증 최댓값
193	**B20RD065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	공개 참고값
194	**B20RD065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	보증 최댓값
195	**B20RD070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	공개 참고값
196	**B20RD070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	보증 최댓값
197	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	공개 참고값
198	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	대표값
199	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	보증 최댓값
200	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	대표값
201	**B23HS070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
202	**B23HS070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	대표값
203	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	공개 참고값
204	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	대표값
205	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	보증 최댓값
206	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
207	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	공개 참고값
208	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	대표값
209	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	보증 최댓값
210	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
211	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	공개 참고값
212	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	대표값
213	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
214	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
215	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	공개 참고값
216	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	대표값
217	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	보증 최댓값
218	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	대표값
219	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	공개 참고값
220	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	대표값
221	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
222	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	대표값
223	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
224	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
225	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
226	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
227	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	공개 참고값
228	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
229	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	보증 최댓값
230	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	대표값
231	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	공개 참고값
232	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
233	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	보증 최댓값
234	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
235	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	공개 참고값
236	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	대표값
237	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	보증 최댓값
238	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
239	**B23PD085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	공개 참고값
240	**B23PD085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	보증 최댓값
241	**B23PD090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
242	**B23PD090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	보증 최댓값
243	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	공개 참고값
244	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	대표값
245	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
246	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	대표값
247	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	공개 참고값
248	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
249	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
250	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	공개 참고값
251	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	대표값
252	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
253	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
254	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	공개 참고값
255	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	대표값
256	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
257	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
258	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
259	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	대표값
260	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	공개 참고값
261	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	대표값
262	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	보증 최댓값
263	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	대표값
264	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	공개 참고값
265	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	대표값
266	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	보증 최댓값
267	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	대표값
268	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
269	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
270	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	공개 참고값
271	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
272	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	보증 최댓값
273	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	대표값
274	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	공개 참고값
275	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
276	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	보증 최댓값
277	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	대표값
278	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
279	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	대표값
280	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	공개 참고값
281	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
282	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	보증 최댓값
283	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
284	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	공개 참고값
285	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	보증 최댓값
286	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
287	**B23RD070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	공개 참고값
288	**B23RD070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
289	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	공개 참고값
290	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	대표값
291	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	보증 최댓값
292	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
293	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	공개 참고값
294	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	대표값
295	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	보증 최댓값
296	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
297	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
298	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
299	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	보증 최댓값
300	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
301	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
302	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	대표값
303	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	보증 최댓값
304	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
305	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	공개 참고값
306	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	대표값
307	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
308	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	대표값
309	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	공개 참고값
310	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	보증 최댓값
311	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
312	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
313	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
314	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
315	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
316	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
317	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
318	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	공개 참고값
319	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
320	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	보증 최댓값
321	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
322	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	공개 참고값
323	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	보증 최댓값
324	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
325	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
326	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
327	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	보증 최댓값
328	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	대표값
329	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	공개 참고값
330	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	보증 최댓값
331	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
332	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	공개 참고값
333	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	대표값
334	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	보증 최댓값
335	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	대표값
336	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	공개 참고값
337	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
338	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	보증 최댓값
339	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	대표값
340	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
341	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	대표값
342	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	공개 참고값
343	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	대표값
344	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	보증 최댓값
345	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
346	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	공개 참고값
347	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	보증 최댓값
348	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
349	**B27P120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	공개 참고값
350	**B27P120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
351	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	공개 참고값
352	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
353	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
354	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	공개 참고값
355	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
356	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
357	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
358	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	공개 참고값
359	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
360	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
361	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
362	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
363	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	보증 최댓값
364	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	대표값
365	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
366	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	보증 최댓값
367	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
368	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	공개 참고값
369	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
370	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	보증 최댓값
371	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.86** W/kg	대표값
372	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	공개 참고값
373	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	대표값
374	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	보증 최댓값
375	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
376	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
377	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	대표값
378	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	공개 참고값
379	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
380	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	보증 최댓값
381	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
382	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	공개 참고값
383	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
384	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	보증 최댓값
385	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
386	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
387	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	대표값
388	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	공개 참고값
389	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	대표값
390	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
391	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
392	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	공개 참고값
393	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
394	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
395	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	대표값
396	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	공개 참고값
397	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	대표값
398	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
399	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	대표값
400	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	공개 참고값
401	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
402	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
403	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	공개 참고값
404	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	대표값
405	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
406	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	대표값
407	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	공개 참고값
408	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
409	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
410	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	공개 참고값
411	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
412	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	보증 최댓값
413	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
414	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	공개 참고값
415	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
416	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	보증 최댓값
417	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
418	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
419	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	대표값
420	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	공개 참고값
421	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
422	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	보증 최댓값
423	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	대표값
424	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	공개 참고값
425	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
426	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	보증 최댓값
427	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
428	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
429	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	대표값
430	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	공개 참고값
431	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
432	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
433	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	대표값
434	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	공개 참고값
435	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
436	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
437	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
438	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
439	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	대표값
440	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	공개 참고값
441	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
442	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	보증 최댓값
443	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
444	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	공개 참고값
445	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	보증 최댓값
446	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
447	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	공개 참고값
448	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
449	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	보증 최댓값
450	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
451	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	공개 참고값
452	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	보증 최댓값
453	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
454	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	공개 참고값
455	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	대표값
456	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	보증 최댓값
457	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	대표값
458	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	공개 참고값
459	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
460	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	보증 최댓값
461	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
462	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
463	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	대표값
464	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	공개 참고값
465	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
466	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
467	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
468	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	공개 참고값
469	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
470	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
471	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	공개 참고값
472	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
473	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
474	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	대표값
475	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	공개 참고값
476	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
477	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
478	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	대표값
479	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	공개 참고값
480	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
481	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	보증 최댓값
482	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	대표값
483	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	공개 참고값
484	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
485	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	보증 최댓값
486	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	대표값
487	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	공개 참고값
488	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	대표값
489	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
490	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	대표값
491	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	공개 참고값
492	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	대표값
493	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
494	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	대표값
495	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00265** W/kg	대표값
496	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00962** W/kg	대표값
497	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0208** W/kg	대표값
498	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0363** W/kg	대표값
499	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** W/kg	대표값
500	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0799** W/kg	대표값
501	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1083** W/kg	대표값
502	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1412** W/kg	대표값
503	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1786** W/kg	대표값
504	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** W/kg	대표값
505	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.267** W/kg	대표값
506	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** W/kg	대표값
507	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/kg	대표값
508	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/kg	대표값
509	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** W/kg	대표값
510	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.49** W/kg	대표값
511	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.576** W/kg	대표값
512	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.74** W/kg	보증 최댓값
513	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.677** W/kg	대표값
514	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.67** W/kg	대표값
515	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.822** W/kg	대표값
516	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.140** W/kg	대표값
517	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	대표값
518	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00317** W/kg	대표값
519	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01260** W/kg	대표값
520	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01191** W/kg	대표값
521	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0262** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
522	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	대표값
523	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/kg	대표값
524	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0476** W/kg	대표값
525	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** W/kg	대표값
526	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0702** W/kg	대표값
527	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1031** W/kg	대표값
528	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0995** W/kg	대표값
529	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1337** W/kg	대표값
530	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1383** W/kg	대표값
531	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1726** W/kg	대표값
532	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1785** W/kg	대표값
533	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.224** W/kg	대표값
534	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** W/kg	대표값
535	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.266** W/kg	대표값
536	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.275** W/kg	대표값
537	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.320** W/kg	대표값
538	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** W/kg	대표값
539	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.381** W/kg	대표값
540	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** W/kg	대표값
541	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** W/kg	대표값
542	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.447** W/kg	대표값
543	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.539** W/kg	대표값
544	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.521** W/kg	대표값
545	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	보증 최댓값
546	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** W/kg	대표값
547	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	대표값
548	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.624** W/kg	대표값
549	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.697** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
550	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.724** W/kg	대표값
551	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
552	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.852** W/kg	대표값
553	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
554	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.826** W/kg	대표값
555	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.037** W/kg	대표값
556	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.064** W/kg	대표값
557	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.496** W/kg	대표값
558	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.545** W/kg	대표값
559	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00676** VA/kg	대표값
560	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00628** VA/kg	대표값
561	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0219** VA/kg	대표값
562	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0231** VA/kg	대표값
563	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0457** VA/kg	대표값
564	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** VA/kg	대표값
565	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0757** VA/kg	대표값
566	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0772** VA/kg	대표값
567	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1121** VA/kg	대표값
568	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1110** VA/kg	대표값
569	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1513** VA/kg	대표값
570	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1510** VA/kg	대표값
571	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1948** VA/kg	대표값
572	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1953** VA/kg	대표값
573	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.243** VA/kg	대표값
574	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.244** VA/kg	대표값
575	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.295** VA/kg	대표값
576	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.297** VA/kg	대표값
577	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.355** VA/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
578	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.352** VA/kg	대표값
579	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.419** VA/kg	대표값
580	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.414** VA/kg	대표값
581	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.490** VA/kg	대표값
582	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.485** VA/kg	대표값
583	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.565** VA/kg	대표값
584	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.570** VA/kg	대표값
585	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.658** VA/kg	대표값
586	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.667** VA/kg	대표값
587	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.781** VA/kg	대표값
588	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.788** VA/kg	대표값
589	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.922** VA/kg	대표값
590	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.954** VA/kg	대표값
591	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.260** VA/kg	대표값
592	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.264** VA/kg	대표값
593	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.29** VA/kg	대표값
594	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.19** VA/kg	대표값
595	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.57** VA/kg	대표값
596	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.35** VA/kg	대표값
597	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00289** W/kg	대표값
598	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01082** W/kg	대표값
599	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0236** W/kg	대표값
600	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0413** W/kg	대표값
601	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0635** W/kg	대표값
602	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0903** W/kg	대표값
603	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1218** W/kg	대표값
604	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1578** W/kg	대표값
605	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1984** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
606	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.244** W/kg	대표값
607	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.296** W/kg	대표값
608	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.354** W/kg	대표값
609	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.418** W/kg	대표값
610	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.487** W/kg	대표값
611	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	보증 최댓값
612	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.56** W/kg	대표값
613	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.565** W/kg	대표값
614	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.655** W/kg	대표값
615	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
616	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.773** W/kg	대표값
617	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	대표값
618	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.967** W/kg	대표값
619	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.365** W/kg	대표값
620	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00578** VA/kg	대표값
621	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.02000** VA/kg	대표값
622	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0417** VA/kg	대표값
623	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0693** VA/kg	대표값
624	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1022** VA/kg	대표값
625	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	대표값
626	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1834** VA/kg	대표값
627	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.232** VA/kg	대표값
628	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.288** VA/kg	대표값
629	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.354** VA/kg	대표값
630	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.433** VA/kg	대표값
631	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.529** VA/kg	대표값
632	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.648** VA/kg	대표값
633	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.795** VA/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
634	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.980** VA/kg	대표값
635	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.228** VA/kg	대표값
636	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.660** VA/kg	대표값
637	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.87** VA/kg	대표값
638	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.93** VA/kg	대표값
639	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00362** W/kg	대표값
640	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00383** W/kg	대표값
641	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01439** W/kg	대표값
642	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01390** W/kg	대표값
643	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	대표값
644	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0308** W/kg	대표값
645	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0539** W/kg	대표값
646	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0551** W/kg	대표값
647	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0826** W/kg	대표값
648	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** W/kg	대표값
649	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1192** W/kg	대표값
650	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1168** W/kg	대표값
651	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1593** W/kg	대표값
652	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1563** W/kg	대표값
653	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.205** W/kg	대표값
654	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	대표값
655	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	대표값
656	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.257** W/kg	대표값
657	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.308** W/kg	대표값
658	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.314** W/kg	대표값
659	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.378** W/kg	대표값
660	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.371** W/kg	대표값
661	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.449** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
662	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.441** W/kg	대표값
663	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.518** W/kg	대표값
664	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.526** W/kg	대표값
665	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.602** W/kg	대표값
666	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.612** W/kg	대표값
667	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	보증 최댓값
668	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.707** W/kg	대표값
669	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	대표값
670	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.698** W/kg	대표값
671	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.817** W/kg	대표값
672	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.805** W/kg	대표값
673	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
674	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	대표값
675	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.956** W/kg	대표값
676	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.950** W/kg	대표값
677	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.177** W/kg	대표값
678	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.168** W/kg	대표값
679	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.622** W/kg	대표값
680	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.637** W/kg	대표값
681	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00677** VA/kg	대표값
682	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00724** VA/kg	대표값
683	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0252** VA/kg	대표값
684	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	대표값
685	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0507** VA/kg	대표값
686	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0517** VA/kg	대표값
687	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0847** VA/kg	대표값
688	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0841** VA/kg	대표값
689	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1233** VA/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
690	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1229** VA/kg	대표값
691	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1676** VA/kg	대표값
692	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1659** VA/kg	대표값
693	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.217** VA/kg	대표값
694	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.213** VA/kg	대표값
695	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	대표값
696	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.265** VA/kg	대표값
697	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.322** VA/kg	대표값
698	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.329** VA/kg	대표값
699	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.384** VA/kg	대표값
700	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.393** VA/kg	대표값
701	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.451** VA/kg	대표값
702	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.463** VA/kg	대표값
703	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.539** VA/kg	대표값
704	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.526** VA/kg	대표값
705	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.612** VA/kg	대표값
706	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.625** VA/kg	대표값
707	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.725** VA/kg	대표값
708	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.708** VA/kg	대표값
709	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.848** VA/kg	대표값
710	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.830** VA/kg	대표값
711	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.017** VA/kg	대표값
712	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.989** VA/kg	대표값
713	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	대표값
714	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	대표값
715	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.22** VA/kg	대표값
716	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.08** VA/kg	대표값
717	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.03** VA/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
718	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**8.04** VA/kg	대표값
719	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00328** W/kg	대표값
720	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01246** W/kg	대표값
721	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	대표값
722	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** W/kg	대표값
723	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0738** W/kg	대표값
724	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1050** W/kg	대표값
725	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1415** W/kg	대표값
726	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1837** W/kg	대표값
727	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** W/kg	대표값
728	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.284** W/kg	대표값
729	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.344** W/kg	대표값
730	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.410** W/kg	대표값
731	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.483** W/kg	대표값
732	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.562** W/kg	대표값
733	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	보증 최댓값
734	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	대표값
735	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.649** W/kg	대표값
736	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.748** W/kg	대표값
737	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
738	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.872** W/kg	대표값
739	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	대표값
740	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.067** W/kg	대표값
741	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.440** W/kg	대표값
742	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00542** VA/kg	대표값
743	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01918** VA/kg	대표값
744	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0405** VA/kg	대표값
745	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0681** VA/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
746	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1015** VA/kg	대표값
747	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	대표값
748	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1845** VA/kg	대표값
749	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.235** VA/kg	대표값
750	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.292** VA/kg	대표값
751	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.359** VA/kg	대표값
752	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.439** VA/kg	대표값
753	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.534** VA/kg	대표값
754	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.650** VA/kg	대표값
755	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.789** VA/kg	대표값
756	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.954** VA/kg	대표값
757	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.162** VA/kg	대표값
758	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.526** VA/kg	대표값
759	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.64** VA/kg	대표값
760	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.17** VA/kg	대표값
761	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	대표값
762	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** W/kg	대표값
763	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01613** W/kg	대표값
764	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01586** W/kg	대표값
765	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** W/kg	대표값
766	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** W/kg	대표값
767	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0593** W/kg	대표값
768	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0603** W/kg	대표값
769	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0917** W/kg	대표값
770	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0902** W/kg	대표값
771	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1267** W/kg	대표값
772	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1288** W/kg	대표값
773	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1687** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
774	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1717** W/kg	대표값
775	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.220** W/kg	대표값
776	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.216** W/kg	대표값
777	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.269** W/kg	대표값
778	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.275** W/kg	대표값
779	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.329** W/kg	대표값
780	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.337** W/kg	대표값
781	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.405** W/kg	대표값
782	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.395** W/kg	대표값
783	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.479** W/kg	대표값
784	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.468** W/kg	대표값
785	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.548** W/kg	대표값
786	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.561** W/kg	대표값
787	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.650** W/kg	대표값
788	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.636** W/kg	대표값
789	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	보증 최댓값
790	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	대표값
791	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	대표값
792	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.737** W/kg	대표값
793	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.846** W/kg	대표값
794	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.864** W/kg	대표값
795	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
796	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.992** W/kg	대표값
797	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	대표값
798	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.007** W/kg	대표값
799	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.245** W/kg	대표값
800	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.222** W/kg	대표값
801	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.718** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
802	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.746** W/kg	대표값
803	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00742** VA/kg	대표값
804	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00689** VA/kg	대표값
805	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0251** VA/kg	대표값
806	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	대표값
807	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0502** VA/kg	대표값
808	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0512** VA/kg	대표값
809	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0831** VA/kg	대표값
810	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0839** VA/kg	대표값
811	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1224** VA/kg	대표값
812	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1218** VA/kg	대표값
813	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	대표값
814	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	대표값
815	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	대표값
816	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	대표값
817	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	대표값
818	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** VA/kg	대표값
819	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.328** VA/kg	대표값
820	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.330** VA/kg	대표값
821	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.396** VA/kg	대표값
822	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.394** VA/kg	대표값
823	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.465** VA/kg	대표값
824	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.469** VA/kg	대표값
825	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.549** VA/kg	대표값
826	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.544** VA/kg	대표값
827	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.638** VA/kg	대표값
828	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.633** VA/kg	대표값
829	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.732** VA/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
830	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.741** VA/kg	대표값
831	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.867** VA/kg	대표값
832	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.856** VA/kg	대표값
833	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.024** VA/kg	대표값
834	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.039** VA/kg	대표값
835	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.311** VA/kg	대표값
836	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.329** VA/kg	대표값
837	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	대표값
838	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	대표값
839	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.36** VA/kg	대표값
840	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.38** VA/kg	대표값
841	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00361** W/kg	대표값
842	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01382** W/kg	대표값
843	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** W/kg	대표값
844	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** W/kg	대표값
845	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0818** W/kg	대표값
846	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1159** W/kg	대표값
847	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1556** W/kg	대표값
848	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	대표값
849	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	대표값
850	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.310** W/kg	대표값
851	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.374** W/kg	대표값
852	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.444** W/kg	대표값
853	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.522** W/kg	대표값
854	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.607** W/kg	대표값
855	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	보증 최댓값
856	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	대표값
857	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.702** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
858	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.811** W/kg	대표값
859	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
860	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.946** W/kg	대표값
861	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	대표값
862	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.145** W/kg	대표값
863	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.551** W/kg	대표값
864	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/kg	대표값
865	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0208** VA/kg	대표값
866	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0438** VA/kg	대표값
867	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0736** VA/kg	대표값
868	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1092** VA/kg	대표값
869	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1505** VA/kg	대표값
870	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1974** VA/kg	대표값
871	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.251** VA/kg	대표값
872	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.312** VA/kg	대표값
873	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.383** VA/kg	대표값
874	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.466** VA/kg	대표값
875	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.563** VA/kg	대표값
876	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.679** VA/kg	대표값
877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.818** VA/kg	대표값
878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.993** VA/kg	대표값
879	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.234** VA/kg	대표값
880	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.635** VA/kg	대표값
881	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.70** VA/kg	대표값
882	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.88** VA/kg	대표값
883	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00140** W/lb	대표값
884	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00528** W/lb	대표값
885	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0117** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
886	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0205** W/lb	대표값
887	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	대표값
888	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0451** W/lb	대표값
889	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.061** W/lb	대표값
890	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0791** W/lb	대표값
891	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0995** W/lb	대표값
892	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	대표값
893	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	대표값
894	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.176** W/lb	대표값
895	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.208** W/lb	대표값
896	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.246** W/lb	대표값
897	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	보증 최댓값
898	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	대표값
899	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	대표값
900	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.352** W/lb	대표값
901	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.479** W/lb	보증 최댓값
902	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	대표값
903	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	대표값
904	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.607** W/lb	대표값
905	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.797** W/lb	대표값
906	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00399** VA/lb	대표값
907	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	대표값
908	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	대표값
909	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0433** VA/lb	대표값
910	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0621** VA/lb	대표값
911	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0829** VA/lb	대표값
912	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.106** VA/lb	대표값
913	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.131** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
914	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	대표값
915	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.188** VA/lb	대표값
916	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.223** VA/lb	대표값
917	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.263** VA/lb	대표값
918	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.314** VA/lb	대표값
919	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.382** VA/lb	대표값
920	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** VA/lb	대표값
921	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.698** VA/lb	대표값
922	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** VA/lb	대표값
923	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	대표값
924	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.0** VA/lb	대표값
925	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00148** W/lb	대표값
926	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00547** W/lb	대표값
927	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0119** W/lb	대표값
928	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0206** W/lb	대표값
929	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	대표값
930	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0450** W/lb	대표값
931	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0607** W/lb	대표값
932	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0788** W/lb	대표값
933	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0994** W/lb	대표값
934	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	대표값
935	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	대표값
936	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.177** W/lb	대표값
937	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.210** W/lb	대표값
938	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.248** W/lb	대표값
939	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	보증 최댓값
940	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.295** W/lb	대표값
941	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.294** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
942	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.358** W/lb	대표값
943	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.488** W/lb	보증 최댓값
944	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	대표값
945	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	대표값
946	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.638** W/lb	대표값
947	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.84** W/lb	대표값
948	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00347** VA/lb	대표값
949	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	대표값
950	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** VA/lb	대표값
951	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0366** VA/lb	대표값
952	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0526** VA/lb	대표값
953	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0703** VA/lb	대표값
954	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0900** VA/lb	대표값
955	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.112** VA/lb	대표값
956	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** VA/lb	대표값
957	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.162** VA/lb	대표값
958	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.193** VA/lb	대표값
959	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** VA/lb	대표값
960	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.272** VA/lb	대표값
961	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** VA/lb	대표값
962	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.426** VA/lb	대표값
963	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.608** VA/lb	대표값
964	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** VA/lb	대표값
965	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	대표값
966	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	대표값
967	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00154** W/lb	대표값
968	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	대표값
969	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00581** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
970	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0127** W/lb	대표값
971	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0125** W/lb	대표값
972	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0218** W/lb	대표값
973	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0222** W/lb	대표값
974	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0343** W/lb	대표값
975	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	대표값
976	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0489** W/lb	대표값
977	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0477** W/lb	대표값
978	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0641** W/lb	대표값
979	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0659** W/lb	대표값
980	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0854** W/lb	대표값
981	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0829** W/lb	대표값
982	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.107** W/lb	대표값
983	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.104** W/lb	대표값
984	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.132** W/lb	대표값
985	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.128** W/lb	대표값
986	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	대표값
987	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.159** W/lb	대표값
988	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	대표값
989	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.189** W/lb	대표값
990	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.223** W/lb	대표값
991	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	대표값
992	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.263** W/lb	대표값
993	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	대표값
994	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.340** W/lb	보증 최댓값
995	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	대표값
996	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	대표값
997	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.311** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
998	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.374** W/lb	대표값
999	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.363** W/lb	대표값
1000	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.530** W/lb	보증 최댓값
1001	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.455** W/lb	대표값
1002	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.457** W/lb	대표값
1003	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.468** W/lb	대표값
1004	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.609** W/lb	대표값
1005	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.631** W/lb	대표값
1006	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.824** W/lb	대표값
1007	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.795** W/lb	대표값
1008	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00458** VA/lb	대표값
1009	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00413** VA/lb	대표값
1010	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0139** VA/lb	대표값
1011	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0152** VA/lb	대표값
1012	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** VA/lb	대표값
1013	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0279** VA/lb	대표값
1014	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0449** VA/lb	대표값
1015	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** VA/lb	대표값
1016	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0683** VA/lb	대표값
1017	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0645** VA/lb	대표값
1018	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0910** VA/lb	대표값
1019	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0862** VA/lb	대표값
1020	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** VA/lb	대표값
1021	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	대표값
1022	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.136** VA/lb	대표값
1023	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	대표값
1024	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	대표값
1025	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.165** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1026	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.207** VA/lb	대표값
1027	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.196** VA/lb	대표값
1028	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.244** VA/lb	대표값
1029	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.232** VA/lb	대표값
1030	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	대표값
1031	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	대표값
1032	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.325** VA/lb	대표값
1033	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	대표값
1034	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.392** VA/lb	대표값
1035	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.410** VA/lb	대표값
1036	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.521** VA/lb	대표값
1037	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.494** VA/lb	대표값
1038	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	대표값
1039	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** VA/lb	대표값
1040	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** VA/lb	대표값
1041	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** VA/lb	대표값
1042	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.19** VA/lb	대표값
1043	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.24** VA/lb	대표값
1044	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**11.7** VA/lb	대표값
1045	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	대표값
1046	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00155** W/lb	대표값
1047	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00576** W/lb	대표값
1048	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0126** W/lb	대표값
1049	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0219** W/lb	대표값
1050	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	대표값
1051	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0478** W/lb	대표값
1052	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0643** W/lb	대표값
1053	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0833** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1054	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.105** W/lb	대표값
1055	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.129** W/lb	대표값
1056	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.155** W/lb	대표값
1057	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.185** W/lb	대표값
1058	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.219** W/lb	대표값
1059	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.258** W/lb	대표값
1060	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.313** W/lb	보증 최댓값
1061	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	대표값
1062	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	대표값
1063	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	대표값
1064	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.477** W/lb	보증 최댓값
1065	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	대표값
1066	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	대표값
1067	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.617** W/lb	대표값
1068	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.805** W/lb	대표값
1069	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00403** VA/lb	대표값
1070	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	대표값
1071	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	대표값
1072	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0434** VA/lb	대표값
1073	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0622** VA/lb	대표값
1074	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0834** VA/lb	대표값
1075	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.107** VA/lb	대표값
1076	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.132** VA/lb	대표값
1077	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.160** VA/lb	대표값
1078	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	대표값
1079	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.227** VA/lb	대표값
1080	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.268** VA/lb	대표값
1081	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.319** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1082	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.387** VA/lb	대표값
1083	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.491** VA/lb	대표값
1084	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.686** VA/lb	대표값
1085	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** VA/lb	대표값
1086	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.23** VA/lb	대표값
1087	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	대표값
1088	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	대표값
1089	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00556** W/lb	대표값
1090	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0122** W/lb	대표값
1091	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0212** W/lb	대표값
1092	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0326** W/lb	대표값
1093	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0465** W/lb	대표값
1094	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0628** W/lb	대표값
1095	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0817** W/lb	대표값
1096	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	대표값
1097	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	대표값
1098	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	대표값
1099	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.184** W/lb	대표값
1100	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	대표값
1101	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.256** W/lb	대표값
1102	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.316** W/lb	보증 최댓값
1103	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	대표값
1104	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	대표값
1105	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	대표값
1106	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.484** W/lb	보증 최댓값
1107	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.465** W/lb	대표값
1108	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.464** W/lb	대표값
1109	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.627** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1110	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.806** W/lb	대표값
1111	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00336** VA/lb	대표값
1112	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0112** VA/lb	대표값
1113	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0225** VA/lb	대표값
1114	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0364** VA/lb	대표값
1115	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0524** VA/lb	대표값
1116	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0706** VA/lb	대표값
1117	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0908** VA/lb	대표값
1118	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.113** VA/lb	대표값
1119	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** VA/lb	대표값
1120	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** VA/lb	대표값
1121	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.197** VA/lb	대표값
1122	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.235** VA/lb	대표값
1123	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** VA/lb	대표값
1124	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.344** VA/lb	대표값
1125	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.441** VA/lb	대표값
1126	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.627** VA/lb	대표값
1127	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	대표값
1128	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/lb	대표값
1129	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	대표값
1130	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00150** W/lb	대표값
1131	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0056** W/lb	대표값
1132	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0123** W/lb	대표값
1133	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0214** W/lb	대표값
1134	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0329** W/lb	대표값
1135	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0469** W/lb	대표값
1136	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0633** W/lb	대표값
1137	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0821** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1138	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	대표값
1139	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	대표값
1140	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	대표값
1141	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	대표값
1142	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	대표값
1143	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	대표값
1144	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	보증 최댓값
1145	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	대표값
1146	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	대표값
1147	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.360** W/lb	대표값
1148	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.453** W/lb	보증 최댓값
1149	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	대표값
1150	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	대표값
1151	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.603** W/lb	대표값
1152	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.796** W/lb	대표값
1153	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00379** VA/lb	대표값
1154	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0127** VA/lb	대표값
1155	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0255** VA/lb	대표값
1156	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0412** VA/lb	대표값
1157	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0593** VA/lb	대표값
1158	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0796** VA/lb	대표값
1159	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.102** VA/lb	대표값
1160	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	대표값
1161	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.154** VA/lb	대표값
1162	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.184** VA/lb	대표값
1163	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.218** VA/lb	대표값
1164	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.257** VA/lb	대표값
1165	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.306** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1166	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.370** VA/lb	대표값
1167	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.469** VA/lb	대표값
1168	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.652** VA/lb	대표값
1169	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	대표값
1170	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	대표값
1171	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.4** VA/lb	대표값
1172	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00189** W/lb	대표값
1173	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00183** W/lb	대표값
1174	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00702** W/lb	대표값
1175	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00707** W/lb	대표값
1176	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	대표값
1177	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0153** W/lb	대표값
1178	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0264** W/lb	대표값
1179	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	대표값
1180	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	대표값
1181	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0400** W/lb	대표값
1182	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0564** W/lb	대표값
1183	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0568** W/lb	대표값
1184	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0761** W/lb	대표값
1185	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0753** W/lb	대표값
1186	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0968** W/lb	대표값
1187	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0981** W/lb	대표값
1188	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.121** W/lb	대표값
1189	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.123** W/lb	대표값
1190	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.151** W/lb	대표값
1191	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.148** W/lb	대표값
1192	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.179** W/lb	대표값
1193	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.182** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1194	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.217** W/lb	대표값
1195	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.214** W/lb	대표값
1196	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	대표값
1197	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.253** W/lb	대표값
1198	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.298** W/lb	대표값
1199	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.300** W/lb	대표값
1200	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	보증 최댓값
1201	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.354** W/lb	대표값
1202	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.353** W/lb	대표값
1203	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	대표값
1204	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.421** W/lb	대표값
1205	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.418** W/lb	대표값
1206	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	보증 최댓값
1207	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.520** W/lb	대표값
1208	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.518** W/lb	대표값
1209	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.514** W/lb	대표값
1210	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.680** W/lb	대표값
1211	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.658** W/lb	대표값
1212	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.770** W/lb	대표값
1213	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.845** W/lb	대표값
1214	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00424** VA/lb	대표값
1215	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00472** VA/lb	대표값
1216	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0141** VA/lb	대표값
1217	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0154** VA/lb	대표값
1218	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	대표값
1219	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** VA/lb	대표값
1220	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0457** VA/lb	대표값
1221	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0488** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1222	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	대표값
1223	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0699** VA/lb	대표값
1224	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0937** VA/lb	대표값
1225	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	대표값
1226	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	대표값
1227	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.120** VA/lb	대표값
1228	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** VA/lb	대표값
1229	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.149** VA/lb	대표값
1230	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.181** VA/lb	대표값
1231	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	대표값
1232	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.208** VA/lb	대표값
1233	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.218** VA/lb	대표값
1234	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	대표값
1235	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.248** VA/lb	대표값
1236	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.294** VA/lb	대표값
1237	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.306** VA/lb	대표값
1238	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.365** VA/lb	대표값
1239	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.351** VA/lb	대표값
1240	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.424** VA/lb	대표값
1241	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.437** VA/lb	대표값
1242	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	대표값
1243	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.533** VA/lb	대표값
1244	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** VA/lb	대표값
1245	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.726** VA/lb	대표값
1246	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** VA/lb	대표값
1247	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	대표값
1248	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.72** VA/lb	대표값
1249	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.50** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1250	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.4** VA/lb	대표값
1251	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**16.4** VA/lb	대표값
1252	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	대표값
1253	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00719** W/lb	대표값
1254	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0155** W/lb	대표값
1255	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	대표값
1256	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	대표값
1257	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0565** W/lb	대표값
1258	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0756** W/lb	대표값
1259	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0976** W/lb	대표값
1260	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.122** W/lb	대표값
1261	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.150** W/lb	대표값
1262	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.181** W/lb	대표값
1263	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.216** W/lb	대표값
1264	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	대표값
1265	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.299** W/lb	대표값
1266	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	보증 최댓값
1267	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.352** W/lb	대표값
1268	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	대표값
1269	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.423** W/lb	대표값
1270	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	보증 최댓값
1271	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.527** W/lb	대표값
1272	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.525** W/lb	대표값
1273	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.688** W/lb	대표값
1274	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.876** W/lb	대표값
1275	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00378** VA/lb	대표값
1276	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0125** VA/lb	대표값
1277	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0249** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1278	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0403** VA/lb	대표값
1279	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** VA/lb	대표값
1280	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0786** VA/lb	대표값
1281	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	대표값
1282	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	대표값
1283	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** VA/lb	대표값
1284	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.186** VA/lb	대표값
1285	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.221** VA/lb	대표값
1286	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.262** VA/lb	대표값
1287	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.310** VA/lb	대표값
1288	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.371** VA/lb	대표값
1289	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.459** VA/lb	대표값
1290	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.613** VA/lb	대표값
1291	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** VA/lb	대표값
1292	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.90** VA/lb	대표값
1293	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	대표값
1294	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	대표값
1295	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	대표값
1296	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0075** W/lb	대표값
1297	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00757** W/lb	대표값
1298	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	대표값
1299	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0165** W/lb	대표값
1300	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0286** W/lb	대표값
1301	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	대표값
1302	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	대표값
1303	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	대표값
1304	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0617** W/lb	대표값
1305	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0620** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1306	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0833** W/lb	대표값
1307	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0828** W/lb	대표값
1308	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	대표값
1309	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	대표값
1310	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	대표값
1311	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.134** W/lb	대표값
1312	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.165** W/lb	대표값
1313	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	대표값
1314	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.199** W/lb	대표값
1315	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	대표값
1316	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	대표값
1317	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.240** W/lb	대표값
1318	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	대표값
1319	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** W/lb	대표값
1320	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** W/lb	대표값
1321	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.330** W/lb	대표값
1322	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	보증 최댓값
1323	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	대표값
1324	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	대표값
1325	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	대표값
1326	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.462** W/lb	대표값
1327	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.463** W/lb	대표값
1328	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	보증 최댓값
1329	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.563** W/lb	대표값
1330	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	대표값
1331	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	대표값
1332	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.719** W/lb	대표값
1333	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.717** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1334	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.898** W/lb	대표값
1335	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.895** W/lb	대표값
1336	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00398** VA/lb	대표값
1337	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00418** VA/lb	대표값
1338	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0138** VA/lb	대표값
1339	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	대표값
1340	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** VA/lb	대표값
1341	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** VA/lb	대표값
1342	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0448** VA/lb	대표값
1343	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0447** VA/lb	대표값
1344	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0652** VA/lb	대표값
1345	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0650** VA/lb	대표값
1346	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0882** VA/lb	대표값
1347	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	대표값
1348	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	대표값
1349	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	대표값
1350	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.144** VA/lb	대표값
1351	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** VA/lb	대표값
1352	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** VA/lb	대표값
1353	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.177** VA/lb	대표값
1354	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	대표값
1355	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	대표값
1356	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.259** VA/lb	대표값
1357	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	대표값
1358	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	대표값
1359	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	대표값
1360	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	대표값
1361	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1362	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.452** VA/lb	대표값
1363	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	대표값
1364	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	대표값
1365	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.572** VA/lb	대표값
1366	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.783** VA/lb	대표값
1367	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.788** VA/lb	대표값
1368	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** VA/lb	대표값
1369	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	대표값
1370	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.11** VA/lb	대표값
1371	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.76** VA/lb	대표값
1372	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	대표값
1373	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	대표값
1374	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00212** W/lb	대표값
1375	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00789** W/lb	대표값
1376	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0170** W/lb	대표값
1377	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0293** W/lb	대표값
1378	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0446** W/lb	대표값
1379	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0631** W/lb	대표값
1380	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0847** W/lb	대표값
1381	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.109** W/lb	대표값
1382	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** W/lb	대표값
1383	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.169** W/lb	대표값
1384	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.204** W/lb	대표값
1385	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.242** W/lb	대표값
1386	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	대표값
1387	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.334** W/lb	대표값
1388	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	보증 최댓값
1389	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1390	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	대표값
1391	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	대표값
1392	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	보증 최댓값
1393	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.569** W/lb	대표값
1394	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	대표값
1395	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.723** W/lb	대표값
1396	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.899** W/lb	대표값
1397	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00346** VA/lb	대표값
1398	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	대표값
1399	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0233** VA/lb	대표값
1400	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0383** VA/lb	대표값
1401	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** VA/lb	대표값
1402	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0770** VA/lb	대표값
1403	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	대표값
1404	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.128** VA/lb	대표값
1405	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	대표값
1406	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	대표값
1407	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** VA/lb	대표값
1408	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	대표값
1409	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.327** VA/lb	대표값
1410	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.396** VA/lb	대표값
1411	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.498** VA/lb	대표값
1412	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	대표값
1413	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** VA/lb	대표값
1414	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.67** VA/lb	대표값
1415	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	대표값
1416	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00251** W/lb	대표값
1417	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00247** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1418	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00921** W/lb	대표값
1419	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	대표값
1420	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0199** W/lb	대표값
1421	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0197** W/lb	대표값
1422	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0338** W/lb	대표값
1423	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0342** W/lb	대표값
1424	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0518** W/lb	대표값
1425	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0513** W/lb	대표값
1426	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0728** W/lb	대표값
1427	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0721** W/lb	대표값
1428	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0971** W/lb	대표값
1429	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0964** W/lb	대표값
1430	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.125** W/lb	대표값
1431	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.124** W/lb	대표값
1432	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** W/lb	대표값
1433	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.156** W/lb	대표값
1434	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** W/lb	대표값
1435	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.190** W/lb	대표값
1436	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** W/lb	대표값
1437	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.229** W/lb	대표값
1438	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	대표값
1439	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	대표값
1440	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.321** W/lb	대표값
1441	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.322** W/lb	대표값
1442	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.376** W/lb	대표값
1443	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.375** W/lb	대표값
1444	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	보증 최댓값
1445	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1446	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	대표값
1447	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.437** W/lb	대표값
1448	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	대표값
1449	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.517** W/lb	대표값
1450	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	보증 최댓값
1451	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.627** W/lb	대표값
1452	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.612** W/lb	대표값
1453	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.625** W/lb	대표값
1454	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.765** W/lb	대표값
1455	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.776** W/lb	대표값
1456	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.943** W/lb	대표값
1457	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.921** W/lb	대표값
1458	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00406** VA/lb	대표값
1459	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00393** VA/lb	대표값
1460	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	대표값
1461	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0132** VA/lb	대표값
1462	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0270** VA/lb	대표값
1463	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** VA/lb	대표값
1464	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0443** VA/lb	대표값
1465	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0440** VA/lb	대표값
1466	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0648** VA/lb	대표값
1467	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0651** VA/lb	대표값
1468	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0889** VA/lb	대표값
1469	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0893** VA/lb	대표값
1470	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.117** VA/lb	대표값
1471	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	대표값
1472	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.147** VA/lb	대표값
1473	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.148** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1474	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** VA/lb	대표값
1475	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.183** VA/lb	대표값
1476	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.222** VA/lb	대표값
1477	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** VA/lb	대표값
1478	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.264** VA/lb	대표값
1479	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** VA/lb	대표값
1480	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** VA/lb	대표값
1481	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** VA/lb	대표값
1482	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.379** VA/lb	대표값
1483	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	대표값
1484	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.444** VA/lb	대표값
1485	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	대표값
1486	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.544** VA/lb	대표값
1487	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.571** VA/lb	대표값
1488	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.713** VA/lb	대표값
1489	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.761** VA/lb	대표값
1490	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** VA/lb	대표값
1491	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.38** VA/lb	대표값
1492	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	대표값
1493	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.16** VA/lb	대표값
1494	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.2** VA/lb	대표값
1495	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.4** VA/lb	대표값
1496	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00261** W/lb	대표값
1497	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00956** W/lb	대표값
1498	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	대표값
1499	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0350** W/lb	대표값
1500	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	대표값
1501	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0741** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1502	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0988** W/lb	대표값
1503	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	대표값
1504	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	대표값
1505	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.194** W/lb	대표값
1506	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.233** W/lb	대표값
1507	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.276** W/lb	대표값
1508	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.324** W/lb	대표값
1509	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.378** W/lb	대표값
1510	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	보증 최댓값
1511	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.439** W/lb	대표값
1512	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	대표값
1513	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	대표값
1514	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	보증 최댓값
1515	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.614** W/lb	대표값
1516	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.611** W/lb	대표값
1517	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	대표값
1518	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.953** W/lb	대표값
1519	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00367** VA/lb	대표값
1520	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** VA/lb	대표값
1521	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0253** VA/lb	대표값
1522	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0418** VA/lb	대표값
1523	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0618** VA/lb	대표값
1524	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0850** VA/lb	대표값
1525	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.112** VA/lb	대표값
1526	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.141** VA/lb	대표값
1527	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	대표값
1528	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1 T (B)	**0.212** VA/lb	대표값
1529	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.254** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1530	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.300** VA/lb	대표값
1531	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.354** VA/lb	대표값
1532	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.420** VA/lb	대표값
1533	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.509** VA/lb	대표값
1534	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.658** VA/lb	대표값
1535	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.04** VA/lb	대표값
1536	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.04** VA/lb	대표값
1537	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.8** VA/lb	대표값
1538	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00269** W/kg	대표값
1539	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01022** W/kg	대표값
1540	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0223** W/kg	대표값
1541	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0394** W/kg	대표값
1542	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0609** W/kg	대표값
1543	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0864** W/kg	대표값
1544	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1160** W/kg	대표값
1545	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1500** W/kg	대표값
1546	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1883** W/kg	대표값
1547	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.232** W/kg	대표값
1548	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.280** W/kg	대표값
1549	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.334** W/kg	대표값
1550	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.394** W/kg	대표값
1551	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.460** W/kg	대표값
1552	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.536** W/kg	대표값
1553	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	대표값
1554	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.619** W/kg	대표값
1555	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
1556	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	대표값
1557	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.730** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1558	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.893** W/kg	대표값
1559	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.242** W/kg	대표값
1560	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00314** W/kg	대표값
1561	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01202** W/kg	대표값
1562	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0264** W/kg	대표값
1563	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0462** W/kg	대표값
1564	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0712** W/kg	대표값
1565	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1010** W/kg	대표값
1566	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1359** W/kg	대표값
1567	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1761** W/kg	대표값
1568	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.2220** W/kg	대표값
1569	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1 T (B)	**0.273** W/kg	대표값
1570	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.330** W/kg	대표값
1571	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.393** W/kg	대표값
1572	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.462** W/kg	대표값
1573	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** W/kg	대표값
1574	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.619** W/kg	대표값
1575	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	대표값
1576	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** W/kg	대표값
1577	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
1578	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/kg	대표값
1579	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
1580	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.007** W/kg	대표값
1581	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.362** W/kg	대표값
1582	**23JG110** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
1583	**23JG110** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
1584	**23JG110** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	대표값
1585	**23JGH090** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1586	**23JGH090** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
1587	**23JGH090** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
1588	**23JGH095** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
1589	**23JGH095** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
1590	**23JGH095** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
1591	**23JGH100** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
1592	**23JGH100** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
1593	**23JGH100** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
1594	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	대표값
1595	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
1596	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	대표값
1597	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	대표값
1598	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
1599	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	대표값
1600	**23JGS085** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	대표값
1601	**23JGS085** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
1602	**23JGS085** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
1603	**23JGS090** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	대표값
1604	**23JGS090** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
1605	**23JGS090** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	대표값
1606	**23JGS095** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
1607	**23JGS095** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
1608	**23JGS095** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
1609	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	대표값
1610	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
1611	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	대표값
1612	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	대표값
1613	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1614	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	대표값
1615	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	대표값
1616	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
1617	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
1618	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	대표값
1619	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
1620	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
1621	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	대표값
1622	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
1623	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	대표값
1624	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	대표값
1625	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
1626	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	대표값
1627	**27JG120** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
1628	**27JG120** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
1629	**27JG120** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	대표값
1630	**27JG130** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
1631	**27JG130** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	보증 최댓값
1632	**27JG130** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	대표값
1633	**27JGH100** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	대표값
1634	**27JGH100** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
1635	**27JGH100** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
1636	**27JGH110** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
1637	**27JGH110** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
1638	**27JGH110** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	대표값
1639	**27JGS090** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
1640	**27JGS090** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
1641	**27JGS090** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1642	**27JGS095** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	대표값
1643	**27JGS095** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
1644	**27JGS095** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	대표값
1645	**27JGS100** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
1646	**27JGS100** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
1647	**27JGS100** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
1648	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
1649	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
1650	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
1651	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	대표값
1652	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
1653	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
1654	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	대표값
1655	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
1656	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
1657	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	대표값
1658	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
1659	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
1660	**30JG120** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
1661	**30JG120** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
1662	**30JG120** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	대표값
1663	**30JG130** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	대표값
1664	**30JG130** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	보증 최댓값
1665	**30JG130** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	대표값
1666	**30JG140** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
1667	**30JG140** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	보증 최댓값
1668	**30JG140** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	대표값
1669	**30JGH105** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1670	**30JGH105** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
1671	**30JGH105** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	대표값
1672	**30JGH110** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
1673	**30JGH110** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
1674	**30JGH110** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	대표값
1675	**30JGH120** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
1676	**30JGH120** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
1677	**30JGH120** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	대표값
1678	**30JGS095** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
1679	**30JGS095** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
1680	**30JGS095** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
1681	**30JGS100** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	대표값
1682	**30JGS100** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
1683	**30JGS100** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	대표값
1684	**30JGS105** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	대표값
1685	**30JGS105** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
1686	**30JGS105** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	대표값
1687	**35JG135** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
1688	**35JG135** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	보증 최댓값
1689	**35JG135** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.33** W/kg	대표값
1690	**35JG145** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
1691	**35JG145** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	보증 최댓값
1692	**35JG145** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	대표값
1693	**35JG155** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	대표값
1694	**35JG155** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	보증 최댓값
1695	**35JG155** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	대표값
1696	**35JGH115** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	대표값
1697	**35JGH115** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1698	**35JGH115** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	대표값
1699	**35JGH125** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	대표값
1700	**35JGH125** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
1701	**35JGH125** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	대표값
1702	**35JGH135** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
1703	**35JGH135** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	보증 최댓값
1704	**35JGH135** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	대표값
1705	**35JGS115** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
1706	**35JGS115** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
1707	**35JGS115** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	대표값
1708	**35JGS125** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
1709	**35JGS125** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
1710	**35JGS125** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	대표값
1711	**M-0H** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	보증 최댓값
1712	**M-0H** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	대표값
1713	**M-0H** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
1714	**M-0H** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
1715	**M-0H** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	보증 최댓값
1716	**M-0H** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	대표값
1717	**M-0H** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	보증 최댓값
1718	**M-0H** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
1719	**M-0H** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	보증 최댓값
1720	**M-0H** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	대표값
1721	**M-0H** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
1722	**M-0H** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	대표값
1723	**M-1H** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	보증 최댓값
1724	**M-1H** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
1725	**M-1H** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1726	**M-1H** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	대표값
1727	**M-1H** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
1728	**M-1H** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
1729	**M-1H** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	보증 최댓값
1730	**M-1H** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
1731	**M-1H** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	보증 최댓값
1732	**M-1H** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	대표값
1733	**M-1H** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	보증 최댓값
1734	**M-1H** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	대표값
1735	**M-2H** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
1736	**M-2H** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
1737	**M-2H** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	보증 최댓값
1738	**M-2H** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	대표값
1739	**M-2H** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
1740	**M-2H** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
1741	**M-2H** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	보증 최댓값
1742	**M-2H** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	대표값
1743	**M-3** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	보증 최댓값
1744	**M-3** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
1745	**M-3** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	보증 최댓값
1746	**M-3** JFE Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	대표값
1747	**M-3** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	보증 최댓값
1748	**M-3** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	대표값
1749	**M-3** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	보증 최댓값
1750	**M-3** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	대표값
1751	**M-3H** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	보증 최댓값
1752	**M-3H** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
1753	**M-3H** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1754	**M-3H** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	대표값
1755	**M-4** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	보증 최댓값
1756	**M-4** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	대표값
1757	**M-4** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	보증 최댓값
1758	**M-4** JFE Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	대표값
1759	**M-4** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
1760	**M-4** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	대표값
1761	**M-4** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	보증 최댓값
1762	**M-4** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	대표값
1763	**M-5** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	보증 최댓값
1764	**M-5** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
1765	**M-5** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	보증 최댓값
1766	**M-5** JFE Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	대표값
1767	**M-5** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	보증 최댓값
1768	**M-5** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
1769	**M-5** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	보증 최댓값
1770	**M-5** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	대표값
1771	**M-6** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	보증 최댓값
1772	**M-6** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	대표값
1773	**M-6** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.57** W/kg	보증 최댓값
1774	**M-6** JFE Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	대표값
1775	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.47** W/kg	대표값
1776	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.65** W/kg	보증 최댓값
1777	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.64** W/kg	대표값
1778	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.50** W/kg	대표값
1779	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
1780	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	대표값
1781	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1782	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
1783	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.71** W/kg	대표값
1784	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.51** W/kg	대표값
1785	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
1786	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.69** W/kg	대표값
1787	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	대표값
1788	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
1789	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	대표값
1790	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	대표값
1791	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
1792	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.79** W/kg	대표값
1793	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	대표값
1794	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
1795	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.82** W/kg	대표값
1796	**23Z110** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	대표값
1797	**23Z110** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
1798	**23Z110** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	대표값
1799	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	대표값
1800	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
1801	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	대표값
1802	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	대표값
1803	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
1804	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.72** W/kg	대표값
1805	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	대표값
1806	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
1807	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	대표값
1808	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	대표값
1809	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1810	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	대표값
1811	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	대표값
1812	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
1813	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
1814	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	대표값
1815	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
1816	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	대표값
1817	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	대표값
1818	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
1819	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	대표값
1820	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	대표값
1821	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
1822	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	대표값
1823	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	대표값
1824	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
1825	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
1826	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	대표값
1827	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
1828	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	대표값
1829	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	대표값
1830	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
1831	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
1832	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	대표값
1833	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
1834	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	대표값
1835	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	대표값
1836	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
1837	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1838	**27Z120** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	대표값
1839	**27Z120** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
1840	**27Z120** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	대표값
1841	**27Z130** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
1842	**27Z130** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	보증 최댓값
1843	**27Z130** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	대표값
1844	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	대표값
1845	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
1846	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	대표값
1847	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	대표값
1848	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
1849	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	대표값
1850	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	대표값
1851	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
1852	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	대표값
1853	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	대표값
1854	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
1855	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	대표값
1856	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	대표값
1857	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
1858	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	대표값
1859	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	대표값
1860	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
1861	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	대표값
1862	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	대표값
1863	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
1864	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	대표값
1865	**30Z120** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1866	**30Z120** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
1867	**30Z120** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	대표값
1868	**30Z130** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	대표값
1869	**30Z130** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	보증 최댓값
1870	**30Z130** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	대표값
1871	**30Z140** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	대표값
1872	**30Z140** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	보증 최댓값
1873	**30Z140** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	대표값
1874	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	대표값
1875	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
1876	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	대표값
1877	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	대표값
1878	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
1879	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
1880	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	대표값
1881	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
1882	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	대표값
1883	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	대표값
1884	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
1885	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	대표값
1886	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	대표값
1887	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
1888	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	대표값
1889	**35Z135** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	대표값
1890	**35Z135** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	보증 최댓값
1891	**35Z135** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	대표값
1892	**35Z145** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	대표값
1893	**35Z145** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1894	**35Z145** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	대표값
1895	**35Z155** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
1896	**35Z155** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	보증 최댓값
1897	**35Z155** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	대표값
1898	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	대표값
1899	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
1900	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	대표값
1901	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	대표값
1902	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
1903	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	대표값
1904	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	대표값
1905	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
1906	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** W/kg	대표값
1907	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	대표값
1908	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	보증 최댓값
1909	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	대표값
1910	**M-0H** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	대표값
1911	**M-0H** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
1912	**M-0H** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	대표값
1913	**M-0H** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	대표값
1914	**M-0H** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	보증 최댓값
1915	**M-0H** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	대표값
1916	**M-0H** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	대표값
1917	**M-0H** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
1918	**M-0H** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
1919	**M-1** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	보증 최댓값
1920	**M-1** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	대표값
1921	**M-1** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.02** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1922	**M-1H** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	대표값
1923	**M-1H** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	보증 최댓값
1924	**M-1H** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	대표값
1925	**M-1H** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	대표값
1926	**M-1H** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	보증 최댓값
1927	**M-1H** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	대표값
1928	**M-1H** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	대표값
1929	**M-1H** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	보증 최댓값
1930	**M-1H** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	대표값
1931	**M-2** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
1932	**M-2** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	대표값
1933	**M-2** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	대표값
1934	**M-3** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	보증 최댓값
1935	**M-3** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	대표값
1936	**M-3** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	대표값
1937	**M-3** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	보증 최댓값
1938	**M-3** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	대표값
1939	**M-3** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	대표값
1940	**M-3** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
1941	**M-3** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
1942	**M-3** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	대표값
1943	**M-4** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	보증 최댓값
1944	**M-4** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
1945	**M-4** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	대표값
1946	**M-4** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
1947	**M-4** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	대표값
1948	**M-4** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	대표값
1949	**M-5** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1950	**M-5** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	대표값
1951	**M-5** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	대표값
1952	**M-5** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	보증 최댓값
1953	**M-5** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.96** W/kg	대표값
1954	**M-5** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	대표값
1955	**M-6** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.11** W/kg	보증 최댓값
1956	**M-6** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
1957	**M-6** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	대표값
1958	**M100-23P** NLMK	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
1959	**M100-23P** NLMK	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.98** W/kg	대표값
1960	**M100-27P** NLMK	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
1961	**M100-27P** NLMK	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.99** W/kg	대표값
1962	**M105-30P** NLMK	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.05** W/kg	보증 최댓값
1963	**M105-30P** NLMK	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.04** W/kg	대표값
1964	**M110-23S** NLMK	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	보증 최댓값
1965	**M110-23S** NLMK	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.03** W/kg	대표값
1966	**M110-27P** NLMK	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	보증 최댓값
1967	**M110-27P** NLMK	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.07** W/kg	대표값
1968	**M110-30P** NLMK	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	보증 최댓값
1969	**M110-30P** NLMK	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.07** W/kg	대표값
1970	**M120-27S** NLMK	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.20** W/kg	보증 최댓값
1971	**M120-27S** NLMK	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.13** W/kg	대표값
1972	**M120-30S** NLMK	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.20** W/kg	보증 최댓값
1973	**M120-30S** NLMK	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.12** W/kg	대표값
1974	**M130-30S** NLMK	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.30** W/kg	보증 최댓값
1975	**M130-30S** NLMK	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.26** W/kg	대표값
1976	**M90-23Pb** NLMK	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
1977	**M90-23Pb** NLMK	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.89** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1978	**M95-23P** NLMK	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
1979	**M95-23P** NLMK	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.93** W/kg	대표값
1980	**M95-27Pb** NLMK	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
1981	**M95-27Pb** NLMK	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.945** W/kg	대표값
1982	**NV23S-90L** NLMK	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
1983	**T100-23D** NLMK	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
1984	**T100-27D** NLMK	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
1985	**T105-27S** NLMK	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.05** W/kg	보증 최댓값
1986	**T105-27S** NLMK	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.02** W/kg	대표값
1987	**T105-30D** NLMK	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.05** W/kg	보증 최댓값
1988	**T110-23S** NLMK	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	보증 최댓값
1989	**T110-27S** NLMK	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	보증 최댓값
1990	**T111-30S** NLMK	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.11** W/kg	보증 최댓값
1991	**T120-27S** NLMK	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.20** W/kg	보증 최댓값
1992	**T120-30S** NLMK	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.20** W/kg	보증 최댓값
1993	**T130-30S** NLMK	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.30** W/kg	보증 최댓값
1994	**T95-23D** NLMK	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
1995	**T95-27D** NLMK	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
1996	**23PH085** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	대표값
1997	**23PH085** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
1998	**23PH085** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
1999	**23PH090** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	대표값
2000	**23PH090** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
2001	**23PH090** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	대표값
2002	**23PH095** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	대표값
2003	**23PH095** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2004	**23PH095** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	대표값
2005	**23PHD080** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2006	**23PHD080** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
2007	**23PHD080** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	대표값
2008	**23PHD085** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	대표값
2009	**23PHD085** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
2010	**23PHD085** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	대표값
2011	**23PHD090** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	대표값
2012	**23PHD090** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
2013	**23PHD090** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
2014	**23PHE080** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	대표값
2015	**23PHE080** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
2016	**23PHE080** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	대표값
2017	**23PHE085** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	대표값
2018	**23PHE085** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
2019	**23PHE085** POSCO	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	대표값
2020	**27PG130** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	대표값
2021	**27PG130** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	보증 최댓값
2022	**27PG130** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	대표값
2023	**27PH095** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	대표값
2024	**27PH095** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2025	**27PH095** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	대표값
2026	**27PH100** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	대표값
2027	**27PH100** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
2028	**27PH100** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	대표값
2029	**27PHD085** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	대표값
2030	**27PHD085** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
2031	**27PHD085** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	대표값
2032	**27PHD090** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	대표값
2033	**27PHD090** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2034	**27PHD090** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	대표값
2035	**27PHD095** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	대표값
2036	**27PHD095** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2037	**27PHD095** POSCO	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	대표값
2038	**30PG120** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
2039	**30PG120** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
2040	**30PG120** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	대표값
2041	**30PG130** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.87** W/kg	대표값
2042	**30PG130** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	보증 최댓값
2043	**30PG130** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	대표값
2044	**30PH100** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	대표값
2045	**30PH100** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
2046	**30PH100** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	대표값
2047	**30PH105** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	대표값
2048	**30PH105** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
2049	**30PH105** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
2050	**30PHD095** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	대표값
2051	**30PHD095** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2052	**30PHD095** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	대표값
2053	**30PHD100** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	대표값
2054	**30PHD100** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
2055	**30PHD100** POSCO	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	대표값
2056	**35PG145** POSCO	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	대표값
2057	**35PG145** POSCO	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	보증 최댓값
2058	**35PG145** POSCO	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	대표값
2059	**35PG155** POSCO	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
2060	**35PG155** POSCO	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	보증 최댓값
2061	**35PG155** POSCO	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2062	**15SQH085** Shougang	0.15	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.60** W/kg	공개 참고값
2063	**15SQH085** Shougang	0.15	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.82** W/kg	대표값
2064	**18SQG075** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.55** W/kg	공개 참고값
2065	**18SQG075** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	보증 최댓값
2066	**18SQG075** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.74** W/kg	대표값
2067	**18SQG080** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.58** W/kg	공개 참고값
2068	**18SQG080** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	보증 최댓값
2069	**18SQG080** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.79** W/kg	대표값
2070	**18SQG085** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.61** W/kg	공개 참고값
2071	**18SQG085** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	보증 최댓값
2072	**18SQG085** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.83** W/kg	대표값
2073	**18SQG090** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.64** W/kg	공개 참고값
2074	**18SQG090** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
2075	**18SQG090** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.87** W/kg	대표값
2076	**18SQGD060** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.44** W/kg	공개 참고값
2077	**18SQGD060** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.60** W/kg	보증 최댓값
2078	**18SQGD060** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.59** W/kg	대표값
2079	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.44** W/kg	공개 참고값
2080	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.59** W/kg	대표값
2081	**18SQGD065** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.46** W/kg	공개 참고값
2082	**18SQGD065** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.65** W/kg	보증 최댓값
2083	**18SQGD065** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.64** W/kg	대표값
2084	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.46** W/kg	공개 참고값
2085	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.64** W/kg	대표값
2086	**18SQGD070** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.49** W/kg	공개 참고값
2087	**18SQGD070** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.70** W/kg	보증 최댓값
2088	**18SQGD070** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.68** W/kg	대표값
2089	**18SQGD075** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.52** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2090	**18SQGD075** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	보증 최댓값
2091	**18SQGD075** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.73** W/kg	대표값
2092	**18SQH085** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.61** W/kg	공개 참고값
2093	**18SQH085** Shougang	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.83** W/kg	대표값
2094	**20SQG075** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.56** W/kg	공개 참고값
2095	**20SQG075** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	보증 최댓값
2096	**20SQG075** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.74** W/kg	대표값
2097	**20SQG080** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.59** W/kg	공개 참고값
2098	**20SQG080** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	보증 최댓값
2099	**20SQG080** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.79** W/kg	대표값
2100	**20SQG085** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.61** W/kg	공개 참고값
2101	**20SQG085** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	보증 최댓값
2102	**20SQG085** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.83** W/kg	대표값
2103	**20SQG090** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.63** W/kg	공개 참고값
2104	**20SQG090** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
2105	**20SQG090** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.87** W/kg	대표값
2106	**20SQG095** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.65** W/kg	공개 참고값
2107	**20SQG095** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2108	**20SQG095** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.92** W/kg	대표값
2109	**20SQGD060** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.44** W/kg	공개 참고값
2110	**20SQGD060** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.60** W/kg	보증 최댓값
2111	**20SQGD060** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.59** W/kg	대표값
2112	**20SQGD065** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.48** W/kg	공개 참고값
2113	**20SQGD065** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.65** W/kg	보증 최댓값
2114	**20SQGD065** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.64** W/kg	대표값
2115	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.48** W/kg	공개 참고값
2116	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.64** W/kg	대표값
2117	**20SQGD070** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.50** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2118	**20SQGD070** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.70** W/kg	보증 최댓값
2119	**20SQGD070** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.68** W/kg	대표값
2120	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.50** W/kg	공개 참고값
2121	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.68** W/kg	대표값
2122	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.50** W/kg	공개 참고값
2123	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.68** W/kg	대표값
2124	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.50** W/kg	공개 참고값
2125	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.68** W/kg	대표값
2126	**20SQGD075** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.52** W/kg	공개 참고값
2127	**20SQGD075** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	보증 최댓값
2128	**20SQGD075** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.72** W/kg	대표값
2129	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.52** W/kg	공개 참고값
2130	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.72** W/kg	대표값
2131	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.52** W/kg	공개 참고값
2132	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.72** W/kg	대표값
2133	**20SQGD080** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.55** W/kg	공개 참고값
2134	**20SQGD080** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	보증 최댓값
2135	**20SQGD080** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.77** W/kg	대표값
2136	**20SQH085** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.61** W/kg	공개 참고값
2137	**20SQH085** Shougang	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.83** W/kg	대표값
2138	**23SQG080** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.60** W/kg	공개 참고값
2139	**23SQG080** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	보증 최댓값
2140	**23SQG080** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	대표값
2141	**23SQG085** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.62** W/kg	공개 참고값
2142	**23SQG085** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	보증 최댓값
2143	**23SQG085** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.83** W/kg	대표값
2144	**23SQG090** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.64** W/kg	공개 참고값
2145	**23SQG090** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2146	**23SQG090** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	대표값
2147	**23SQG095** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.66** W/kg	공개 참고값
2148	**23SQG095** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2149	**23SQG095** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.88** W/kg	대표값
2150	**23SQG100** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.67** W/kg	공개 참고값
2151	**23SQG100** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
2152	**23SQG100** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.92** W/kg	대표값
2153	**23SQGD070** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.53** W/kg	공개 참고값
2154	**23SQGD070** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.70** W/kg	보증 최댓값
2155	**23SQGD070** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.70** W/kg	대표값
2156	**23SQGD075** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.55** W/kg	공개 참고값
2157	**23SQGD075** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	보증 최댓값
2158	**23SQGD075** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.73** W/kg	대표값
2159	**23SQGD080** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.56** W/kg	공개 참고값
2160	**23SQGD080** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	보증 최댓값
2161	**23SQGD080** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	대표값
2162	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.56** W/kg	공개 참고값
2163	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	대표값
2164	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.56** W/kg	공개 참고값
2165	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	대표값
2166	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.57** W/kg	공개 참고값
2167	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.76** W/kg	대표값
2168	**23SQGD085** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.59** W/kg	공개 참고값
2169	**23SQGD085** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	보증 최댓값
2170	**23SQGD085** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	대표값
2171	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.59** W/kg	공개 참고값
2172	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	대표값
2173	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.59** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2174	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	대표값
2175	**23SQGD090** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.62** W/kg	공개 참고값
2176	**23SQGD090** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
2177	**23SQGD090** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	대표값
2178	**23SQH090** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.64** W/kg	공개 참고값
2179	**23SQH090** Shougang	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	대표값
2180	**27SQG090** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.67** W/kg	공개 참고값
2181	**27SQG090** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
2182	**27SQG090** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.89** W/kg	대표값
2183	**27SQG095** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.68** W/kg	공개 참고값
2184	**27SQG095** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2185	**27SQG095** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.92** W/kg	대표값
2186	**27SQG100** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.69** W/kg	공개 참고값
2187	**27SQG100** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
2188	**27SQG100** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	대표값
2189	**27SQG110** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.70** W/kg	공개 참고값
2190	**27SQG110** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	보증 최댓값
2191	**27SQG110** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	대표값
2192	**27SQGD080** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.61** W/kg	공개 참고값
2193	**27SQGD080** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	보증 최댓값
2194	**27SQGD080** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	대표값
2195	**27SQGD085** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.62** W/kg	공개 참고값
2196	**27SQGD085** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	보증 최댓값
2197	**27SQGD085** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.83** W/kg	대표값
2198	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.62** W/kg	공개 참고값
2199	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.83** W/kg	대표값
2200	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.62** W/kg	공개 참고값
2201	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.83** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2202	**27SQGD090** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.62** W/kg	공개 참고값
2203	**27SQGD090** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
2204	**27SQGD090** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	대표값
2205	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.62** W/kg	공개 참고값
2206	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	대표값
2207	**27SQGD095** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.64** W/kg	공개 참고값
2208	**27SQGD095** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2209	**27SQGD095** Shougang	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	대표값
2210	**30SQG095** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.72** W/kg	공개 참고값
2211	**30SQG095** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2212	**30SQG095** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	대표값
2213	**30SQG100** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.73** W/kg	공개 참고값
2214	**30SQG100** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
2215	**30SQG100** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.97** W/kg	대표값
2216	**30SQG105** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.74** W/kg	공개 참고값
2217	**30SQG105** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.05** W/kg	보증 최댓값
2218	**30SQG105** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	대표값
2219	**30SQG120** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.77** W/kg	공개 참고값
2220	**30SQG120** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.20** W/kg	보증 최댓값
2221	**30SQG120** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.04** W/kg	대표값
2222	**30SQGD090** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.67** W/kg	공개 참고값
2223	**30SQGD090** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
2224	**30SQGD090** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	대표값
2225	**30SQGD095** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.69** W/kg	공개 참고값
2226	**30SQGD095** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2227	**30SQGD095** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.91** W/kg	대표값
2228	**30SQGD100** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.71** W/kg	공개 참고값
2229	**30SQGD100** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2230	**30SQGD100** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	대표값
2231	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.71** W/kg	공개 참고값
2232	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	대표값
2233	**30SQGD105** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.73** W/kg	공개 참고값
2234	**30SQGD105** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.05** W/kg	보증 최댓값
2235	**30SQGD105** Shougang	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.98** W/kg	대표값
2236	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.63** W/kg	보증 최댓값
2237	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.62** W/kg	대표값
2238	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
2239	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.89** W/kg	대표값
2240	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.64** W/kg	보증 최댓값
2241	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.63** W/kg	대표값
2242	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2243	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.93** W/kg	대표값
2244	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.67** W/kg	보증 최댓값
2245	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.66** W/kg	대표값
2246	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
2247	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.98** W/kg	대표값
2248	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.74** W/kg	보증 최댓값
2249	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.73** W/kg	대표값
2250	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.05** W/kg	보증 최댓값
2251	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.03** W/kg	대표값
2252	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.77** W/kg	보증 최댓값
2253	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.76** W/kg	대표값
2254	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.07** W/kg	보증 최댓값
2255	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.05** W/kg	대표값
2256	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.74** W/kg	보증 최댓값
2257	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.73** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2258	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	보증 최댓값
2259	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.07** W/kg	대표값
2260	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.78** W/kg	보증 최댓값
2261	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.77** W/kg	대표값
2262	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	보증 최댓값
2263	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.07** W/kg	대표값
2264	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.78** W/kg	보증 최댓값
2265	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.77** W/kg	대표값
2266	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.14** W/kg	보증 최댓값
2267	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.07** W/kg	대표값
2268	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.82** W/kg	보증 최댓값
2269	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.81** W/kg	대표값
2270	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.17** W/kg	보증 최댓값
2271	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.15** W/kg	대표값
2272	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.77** W/kg	보증 최댓값
2273	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	대표값
2274	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.20** W/kg	보증 최댓값
2275	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.14** W/kg	대표값
2276	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	보증 최댓값
2277	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.78** W/kg	대표값
2278	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.20** W/kg	보증 최댓값
2279	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.18** W/kg	대표값
2280	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.84** W/kg	보증 최댓값
2281	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.83** W/kg	대표값
2282	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.22** W/kg	보증 최댓값
2283	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.19** W/kg	대표값
2284	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	보증 최댓값
2285	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.83** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2286	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.30** W/kg	보증 최댓값
2287	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.23** W/kg	대표값
2288	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	보증 최댓값
2289	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.84** W/kg	대표값
2290	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.30** W/kg	보증 최댓값
2291	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.24** W/kg	대표값
2292	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.93** W/kg	보증 최댓값
2293	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.92** W/kg	대표값
2294	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.30** W/kg	보증 최댓값
2295	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.25** W/kg	대표값
2296	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.96** W/kg	보증 최댓값
2297	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	대표값
2298	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.40** W/kg	보증 최댓값
2299	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.34** W/kg	대표값
2300	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.58** W/kg	보증 최댓값
2301	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.57** W/kg	대표값
2302	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	보증 최댓값
2303	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.78** W/kg	대표값
2304	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.60** W/kg	보증 최댓값
2305	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.59** W/kg	대표값
2306	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	보증 최댓값
2307	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.83** W/kg	대표값
2308	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.62** W/kg	보증 최댓값
2309	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.61** W/kg	대표값
2310	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
2311	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.88** W/kg	대표값
2312	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.64** W/kg	보증 최댓값
2313	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.63** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2314	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2315	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.93** W/kg	대표값
2316	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.67** W/kg	보증 최댓값
2317	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.66** W/kg	대표값
2318	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
2319	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.98** W/kg	대표값
2320	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.76** W/kg	보증 최댓값
2321	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	대표값
2322	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.05** W/kg	보증 최댓값
2323	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.04** W/kg	대표값
2324	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
2325	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	보증 최댓값
2326	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	보증 최댓값
2327	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
2328	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2329	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
2330	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	보증 최댓값
2331	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
2332	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2333	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.05** W/kg	보증 최댓값
2334	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	보증 최댓값
2335	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.20** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2336	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.15** W/kg	보증 최댓값
2337	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.25** W/kg	보증 최댓값
2338	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.35** W/kg	보증 최댓값
2339	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.70** W/kg	보증 최댓값
2340	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.70** W/kg	보증 최댓값
2341	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	보증 최댓값
2342	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	보증 최댓값
2343	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.78** W/kg	보증 최댓값
2344	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	보증 최댓값
2345	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	보증 최댓값
2346	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	보증 최댓값
2347	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
2348	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	보증 최댓값
2349	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2350	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
2351	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
2352	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.00** W/kg	보증 최댓값
2353	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.05** W/kg	보증 최댓값
2354	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2355	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	보증 최댓값
2356	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.25** W/kg	보증 최댓값

60 Hz 성능

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2357	**H100-27** Aperam	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.32** W/kg	보증 최댓값
2358	**H100-30** Aperam	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.32** W/kg	보증 최댓값
2359	**H105-30** Aperam	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.38** W/kg	보증 최댓값
2360	**H110-27** Aperam	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.45** W/kg	보증 최댓값
2361	**H110-30** Aperam	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.46** W/kg	보증 최댓값
2362	**H120-30** Aperam	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.58** W/kg	보증 최댓값
2363	**L080-23** Aperam	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.05** W/kg	보증 최댓값
2364	**L085-23** Aperam	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.12** W/kg	보증 최댓값
2365	**L085-27** Aperam	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.12** W/kg	보증 최댓값
2366	**L090-23** Aperam	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.18** W/kg	보증 최댓값
2367	**L090-27** Aperam	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.18** W/kg	보증 최댓값
2368	**L095-27** Aperam	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.25** W/kg	보증 최댓값
2369	**L100-27** Aperam	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.32** W/kg	보증 최댓값
2370	**R120-27** Aperam	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.58** W/kg	보증 최댓값
2371	**R130-27** Aperam	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.68** W/kg	보증 최댓값
2372	**R130-30** Aperam	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.71** W/kg	보증 최댓값
2373	**R140-30** Aperam	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.83** W/kg	보증 최댓값
2374	**18QG080** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
2375	**18QG080** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	대표값
2376	**18QG085** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	대표값
2377	**18QG085** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
2378	**18QG095** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2379	**18QG095** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	대표값
2380	**18RK065** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
2381	**18RK065** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
2382	**18RK070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
2383	**18RK070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
2384	**18RK075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	대표값
2385	**18RK075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
2386	**18RK085** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
2387	**18RK085** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	대표값
2388	**20QG080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
2389	**20QG080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	대표값
2390	**20QG085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
2391	**20QG085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	대표값
2392	**20QG095** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
2393	**20QG095** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	대표값
2394	**20RK070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
2395	**20RK070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
2396	**20RK075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
2397	**20RK075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
2398	**20RK085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
2399	**20RK085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
2400	**23Q110** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
2401	**23Q110** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	대표값
2402	**23QG085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
2403	**23QG085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	대표값
2404	**23QG090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
2405	**23QG090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	대표값
2406	**23QG095** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2407	**23QG095** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	대표값
2408	**23QG100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
2409	**23QG100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	대표값
2410	**23RK075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
2411	**23RK075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
2412	**23RK080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
2413	**23RK080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	대표값
2414	**23RK085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	대표값
2415	**23RK085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	대표값
2416	**23RK090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
2417	**23RK090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	대표값
2418	**23RK100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
2419	**23RK100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	대표값
2420	**27Q120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
2421	**27Q120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	대표값
2422	**27QG090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	대표값
2423	**27QG090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	대표값
2424	**27QG095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
2425	**27QG095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	대표값
2426	**27QG100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	대표값
2427	**27QG100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	대표값
2428	**27QG120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	대표값
2429	**27QG120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	대표값
2430	**27RK085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
2431	**27RK085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	대표값
2432	**27RK090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	대표값
2433	**27RK090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	대표값
2434	**27RK095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2435	**27RK095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	대표값
2436	**27RK100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
2437	**27RK100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	대표값
2438	**30Q120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	대표값
2439	**30Q120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	대표값
2440	**30Q130** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	대표값
2441	**30Q130** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	대표값
2442	**30QG100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
2443	**30QG100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	대표값
2444	**30QG105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	대표값
2445	**30QG105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	대표값
2446	**30QG120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	대표값
2447	**30QG120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	대표값
2448	**30RK095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
2449	**30RK095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	대표값
2450	**30RK100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
2451	**30RK100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	대표값
2452	**30RK105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	대표값
2453	**30RK105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	대표값
2454	**35Q145** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	대표값
2455	**35Q145** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	대표값
2456	**35Q155** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	대표값
2457	**35Q155** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	대표값
2458	**35QG135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	대표값
2459	**35QG135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	대표값
2460	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	공개 참고값
2461	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
2462	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2463	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
2464	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	공개 참고값
2465	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
2466	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	보증 최댓값
2467	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	대표값
2468	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	공개 참고값
2469	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
2470	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	보증 최댓값
2471	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	대표값
2472	**B18P085** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	공개 참고값
2473	**B18P085** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	보증 최댓값
2474	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	공개 참고값
2475	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	대표값
2476	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	보증 최댓값
2477	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
2478	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	공개 참고값
2479	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	대표값
2480	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	보증 최댓값
2481	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	대표값
2482	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	공개 참고값
2483	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	대표값
2484	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	보증 최댓값
2485	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
2486	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	공개 참고값
2487	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	대표값
2488	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
2489	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
2490	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2491	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
2492	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2493	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	대표값
2494	**B20HS075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	공개 참고값
2495	**B20HS075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	보증 최댓값
2496	**B20HS080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	공개 참고값
2497	**B20HS080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	보증 최댓값
2498	**B20HS085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	공개 참고값
2499	**B20HS085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	보증 최댓값
2500	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	공개 참고값
2501	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
2502	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	보증 최댓값
2503	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
2504	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	공개 참고값
2505	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
2506	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	보증 최댓값
2507	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	대표값
2508	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	공개 참고값
2509	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	대표값
2510	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	보증 최댓값
2511	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
2512	**B20PD080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	공개 참고값
2513	**B20PD080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	보증 최댓값
2514	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	공개 참고값
2515	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
2516	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	보증 최댓값
2517	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
2518	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2519	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
2520	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	보증 최댓값
2521	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	대표값
2522	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	공개 참고값
2523	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	대표값
2524	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	보증 최댓값
2525	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	대표값
2526	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	공개 참고값
2527	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
2528	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
2529	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
2530	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	공개 참고값
2531	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	대표값
2532	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
2533	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	대표값
2534	**B20R085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	공개 참고값
2535	**B20R085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
2536	**B20RD065** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	공개 참고값
2537	**B20RD065** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	보증 최댓값
2538	**B20RD070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	공개 참고값
2539	**B20RD070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	보증 최댓값
2540	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	공개 참고값
2541	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
2542	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	보증 최댓값
2543	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	대표값
2544	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	공개 참고값
2545	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
2546	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2547	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
2548	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	공개 참고값
2549	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
2550	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
2551	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	대표값
2552	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	공개 참고값
2553	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	대표값
2554	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
2555	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	대표값
2556	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	공개 참고값
2557	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
2558	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
2559	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	대표값
2560	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	공개 참고값
2561	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
2562	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	보증 최댓값
2563	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	대표값
2564	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	공개 참고값
2565	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
2566	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	보증 최댓값
2567	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	대표값
2568	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	공개 참고값
2569	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
2570	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
2571	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	대표값
2572	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	공개 참고값
2573	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	대표값
2574	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2575	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	대표값
2576	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	공개 참고값
2577	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
2578	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
2579	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	대표값
2580	**B23PD085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	공개 참고값
2581	**B23PD085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
2582	**B23PD090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	공개 참고값
2583	**B23PD090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	보증 최댓값
2584	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	공개 참고값
2585	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	대표값
2586	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	보증 최댓값
2587	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
2588	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	공개 참고값
2589	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	보증 최댓값
2590	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	공개 참고값
2591	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
2592	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	보증 최댓값
2593	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
2594	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	공개 참고값
2595	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
2596	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	보증 최댓값
2597	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
2598	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	공개 참고값
2599	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
2600	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	보증 최댓값
2601	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
2602	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2603	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
2604	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	보증 최댓값
2605	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
2606	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	공개 참고값
2607	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
2608	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	보증 최댓값
2609	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	대표값
2610	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	공개 참고값
2611	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
2612	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	보증 최댓값
2613	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	대표값
2614	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	공개 참고값
2615	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
2616	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
2617	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	대표값
2618	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	공개 참고값
2619	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
2620	**B23RD070** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	공개 참고값
2621	**B23RD070** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	보증 최댓값
2622	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	공개 참고값
2623	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
2624	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	보증 최댓값
2625	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
2626	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	공개 참고값
2627	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
2628	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	보증 최댓값
2629	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
2630	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2631	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
2632	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	보증 최댓값
2633	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
2634	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	공개 참고값
2635	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	대표값
2636	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	보증 최댓값
2637	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	대표값
2638	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	공개 참고값
2639	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	대표값
2640	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	보증 최댓값
2641	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	대표값
2642	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	공개 참고값
2643	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	보증 최댓값
2644	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	공개 참고값
2645	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
2646	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	보증 최댓값
2647	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	대표값
2648	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	공개 참고값
2649	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	보증 최댓값
2650	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	공개 참고값
2651	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
2652	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	보증 최댓값
2653	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	대표값
2654	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	공개 참고값
2655	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	보증 최댓값
2656	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	공개 참고값
2657	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
2658	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2659	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	대표값
2660	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	공개 참고값
2661	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	보증 최댓값
2662	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	공개 참고값
2663	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	대표값
2664	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	보증 최댓값
2665	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	대표값
2666	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	공개 참고값
2667	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
2668	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	보증 최댓값
2669	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	대표값
2670	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	공개 참고값
2671	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
2672	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	보증 최댓값
2673	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	대표값
2674	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	공개 참고값
2675	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	보증 최댓값
2676	**B27P120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	공개 참고값
2677	**B27P120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	보증 최댓값
2678	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	공개 참고값
2679	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	보증 최댓값
2680	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	공개 참고값
2681	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
2682	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	보증 최댓값
2683	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	대표값
2684	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	공개 참고값
2685	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	보증 최댓값
2686	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2687	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	대표값
2688	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	보증 최댓값
2689	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
2690	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	공개 참고값
2691	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	보증 최댓값
2692	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	공개 참고값
2693	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	대표값
2694	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
2695	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	대표값
2696	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	공개 참고값
2697	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
2698	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
2699	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	대표값
2700	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	공개 참고값
2701	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
2702	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	보증 최댓값
2703	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	대표값
2704	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	공개 참고값
2705	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
2706	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	보증 최댓값
2707	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	대표값
2708	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	공개 참고값
2709	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	대표값
2710	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	보증 최댓값
2711	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	대표값
2712	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	공개 참고값
2713	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
2714	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2715	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	대표값
2716	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	공개 참고값
2717	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
2718	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
2719	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	대표값
2720	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	공개 참고값
2721	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
2722	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	공개 참고값
2723	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
2724	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
2725	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	대표값
2726	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	공개 참고값
2727	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
2728	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	공개 참고값
2729	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
2730	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	보증 최댓값
2731	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	대표값
2732	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	공개 참고값
2733	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
2734	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	보증 최댓값
2735	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	대표값
2736	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	공개 참고값
2737	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	대표값
2738	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	보증 최댓값
2739	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	대표값
2740	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	공개 참고값
2741	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
2742	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2743	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	대표값
2744	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	공개 참고값
2745	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
2746	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	보증 최댓값
2747	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	대표값
2748	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	공개 참고값
2749	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	대표값
2750	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	보증 최댓값
2751	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	대표값
2752	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	공개 참고값
2753	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
2754	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	보증 최댓값
2755	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	대표값
2756	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	공개 참고값
2757	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	보증 최댓값
2758	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	공개 참고값
2759	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
2760	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	보증 최댓값
2761	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	대표값
2762	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	공개 참고값
2763	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	보증 최댓값
2764	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	공개 참고값
2765	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
2766	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	보증 최댓값
2767	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	대표값
2768	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	공개 참고값
2769	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	대표값
2770	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2771	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	대표값
2772	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	공개 참고값
2773	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
2774	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	보증 최댓값
2775	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	대표값
2776	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	공개 참고값
2777	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	보증 최댓값
2778	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	공개 참고값
2779	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	대표값
2780	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	보증 최댓값
2781	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	대표값
2782	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	공개 참고값
2783	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	대표값
2784	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	보증 최댓값
2785	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	대표값
2786	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	공개 참고값
2787	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	대표값
2788	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	보증 최댓값
2789	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	대표값
2790	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	공개 참고값
2791	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	대표값
2792	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	보증 최댓값
2793	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	대표값
2794	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	공개 참고값
2795	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	대표값
2796	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	보증 최댓값
2797	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	대표값
2798	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2799	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	대표값
2800	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	보증 최댓값
2801	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	대표값
2802	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	대표값
2803	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01276** W/kg	대표값
2804	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0276** W/kg	대표값
2805	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0482** W/kg	대표값
2806	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0745** W/kg	대표값
2807	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1060** W/kg	대표값
2808	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1437** W/kg	대표값
2809	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1873** W/kg	대표값
2810	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2368** W/kg	대표값
2811	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.293** W/kg	대표값
2812	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.355** W/kg	대표값
2813	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.422** W/kg	대표값
2814	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.496** W/kg	대표값
2815	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.577** W/kg	대표값
2816	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	대표값
2817	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.650** W/kg	대표값
2818	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.764** W/kg	대표값
2819	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	보증 최댓값
2820	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	대표값
2821	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.897** W/kg	대표값
2822	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.090** W/kg	대표값
2823	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.512** W/kg	대표값
2824	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00419** W/kg	대표값
2825	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00464** W/kg	대표값
2826	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01587** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2827	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	대표값
2828	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0365** W/kg	대표값
2829	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0349** W/kg	대표값
2830	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0633** W/kg	대표값
2831	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0609** W/kg	대표값
2832	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0934** W/kg	대표값
2833	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0969** W/kg	대표값
2834	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1368** W/kg	대표값
2835	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1321** W/kg	대표값
2836	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1770** W/kg	대표값
2837	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1831** W/kg	대표값
2838	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.228** W/kg	대표값
2839	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.236** W/kg	대표값
2840	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.286** W/kg	대표값
2841	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.296** W/kg	대표값
2842	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.351** W/kg	대표값
2843	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.363** W/kg	대표값
2844	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.438** W/kg	대표값
2845	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.423** W/kg	대표값
2846	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.503** W/kg	대표값
2847	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.520** W/kg	대표값
2848	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.611** W/kg	대표값
2849	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.591** W/kg	대표값
2850	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.687** W/kg	대표값
2851	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.711** W/kg	대표값
2852	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	보증 최댓값
2853	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.822** W/kg	대표값
2854	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.796** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2855	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	대표값
2856	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.916** W/kg	대표값
2857	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.952** W/kg	대표값
2858	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	보증 최댓값
2859	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	대표값
2860	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.080** W/kg	대표값
2861	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.116** W/kg	대표값
2862	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.348** W/kg	대표값
2863	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.383** W/kg	대표값
2864	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.92** W/kg	대표값
2865	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.98** W/kg	대표값
2866	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00785** VA/kg	대표값
2867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00844** VA/kg	대표값
2868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0290** VA/kg	대표값
2869	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0275** VA/kg	대표값
2870	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0595** VA/kg	대표값
2871	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0575** VA/kg	대표값
2872	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0957** VA/kg	대표값
2873	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0976** VA/kg	대표값
2874	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1420** VA/kg	대표값
2875	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1406** VA/kg	대표값
2876	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1921** VA/kg	대표값
2877	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1917** VA/kg	대표값
2878	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.249** VA/kg	대표값
2879	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.248** VA/kg	대표값
2880	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.311** VA/kg	대표값
2881	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.309** VA/kg	대표값
2882	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.380** VA/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2883	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	대표값
2884	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.455** VA/kg	대표값
2885	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.451** VA/kg	대표값
2886	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.537** VA/kg	대표값
2887	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.531** VA/kg	대표값
2888	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.628** VA/kg	대표값
2889	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.621** VA/kg	대표값
2890	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** VA/kg	대표값
2891	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.725** VA/kg	대표값
2892	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.840** VA/kg	대표값
2893	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.853** VA/kg	대표값
2894	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.005** VA/kg	대표값
2895	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.996** VA/kg	대표값
2896	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.168** VA/kg	대표값
2897	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.209** VA/kg	대표값
2898	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.576** VA/kg	대표값
2899	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.581** VA/kg	대표값
2900	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.82** VA/kg	대표값
2901	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.69** VA/kg	대표값
2902	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.43** VA/kg	대표값
2903	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.70** VA/kg	대표값
2904	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00385** W/kg	대표값
2905	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01451** W/kg	대표값
2906	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	대표값
2907	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0554** W/kg	대표값
2908	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0852** W/kg	대표값
2909	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1210** W/kg	대표값
2910	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1628** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2911	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.211** W/kg	대표값
2912	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.265** W/kg	대표값
2913	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.325** W/kg	대표값
2914	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.394** W/kg	대표값
2915	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.470** W/kg	대표값
2916	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.555** W/kg	대표값
2917	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.648** W/kg	대표값
2918	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
2919	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	대표값
2920	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	대표값
2921	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.867** W/kg	대표값
2922	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	보증 최댓값
2923	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
2924	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.017** W/kg	대표값
2925	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.264** W/kg	대표값
2926	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.766** W/kg	대표값
2927	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00717** VA/kg	대표값
2928	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0250** VA/kg	대표값
2929	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0523** VA/kg	대표값
2930	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0873** VA/kg	대표값
2931	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1293** VA/kg	대표값
2932	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1776** VA/kg	대표값
2933	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.233** VA/kg	대표값
2934	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** VA/kg	대표값
2935	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.367** VA/kg	대표값
2936	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** VA/kg	대표값
2937	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.551** VA/kg	대표값
2938	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.671** VA/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2939	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.819** VA/kg	대표값
2940	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.000** VA/kg	대표값
2941	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.225** VA/kg	대표값
2942	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.524** VA/kg	대표값
2943	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.04** VA/kg	대표값
2944	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.48** VA/kg	대표값
2945	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.19** VA/kg	대표값
2946	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** W/kg	대표값
2947	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00514** W/kg	대표값
2948	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01873** W/kg	대표값
2949	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01938** W/kg	대표값
2950	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0414** W/kg	대표값
2951	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0426** W/kg	대표값
2952	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0723** W/kg	대표값
2953	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0739** W/kg	대표값
2954	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1105** W/kg	대표값
2955	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1129** W/kg	대표값
2956	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1589** W/kg	대표값
2957	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1558** W/kg	대표값
2958	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.212** W/kg	대표값
2959	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.208** W/kg	대표값
2960	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.272** W/kg	대표값
2961	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.267** W/kg	대표값
2962	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.341** W/kg	대표값
2963	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.334** W/kg	대표값
2964	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.417** W/kg	대표값
2965	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.409** W/kg	대표값
2966	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.502** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2967	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.492** W/kg	대표값
2968	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.595** W/kg	대표값
2969	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.584** W/kg	대표값
2970	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.686** W/kg	대표값
2971	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.698** W/kg	대표값
2972	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.811** W/kg	대표값
2973	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.798** W/kg	대표값
2974	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	보증 최댓값
2975	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	대표값
2976	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	대표값
2977	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.924** W/kg	대표값
2978	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.080** W/kg	대표값
2979	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.064** W/kg	대표값
2980	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	보증 최댓값
2981	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.250** W/kg	대표값
2982	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	대표값
2983	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.258** W/kg	대표값
2984	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.523** W/kg	대표값
2985	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.534** W/kg	대표값
2986	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.09** W/kg	대표값
2987	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.11** W/kg	대표값
2988	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00853** VA/kg	대표값
2989	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00912** VA/kg	대표값
2990	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0319** VA/kg	대표값
2991	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0307** VA/kg	대표값
2992	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0645** VA/kg	대표값
2993	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0657** VA/kg	대표값
2994	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1071** VA/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
2995	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1079** VA/kg	대표값
2996	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1574** VA/kg	대표값
2997	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1569** VA/kg	대표값
2998	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.214** VA/kg	대표값
2999	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.212** VA/kg	대표값
3000	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.278** VA/kg	대표값
3001	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.273** VA/kg	대표값
3002	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.347** VA/kg	대표값
3003	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.341** VA/kg	대표값
3004	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.424** VA/kg	대표값
3005	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.414** VA/kg	대표값
3006	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.507** VA/kg	대표값
3007	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.495** VA/kg	대표값
3008	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.597** VA/kg	대표값
3009	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.583** VA/kg	대표값
3010	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.680** VA/kg	대표값
3011	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.697** VA/kg	대표값
3012	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.809** VA/kg	대표값
3013	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.791** VA/kg	대표값
3014	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.915** VA/kg	대표값
3015	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.937** VA/kg	대표값
3016	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.092** VA/kg	대표값
3017	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.069** VA/kg	대표값
3018	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.304** VA/kg	대표값
3019	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.268** VA/kg	대표값
3020	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.664** VA/kg	대표값
3021	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.665** VA/kg	대표값
3022	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.58** VA/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3023	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.75** VA/kg	대표값
3024	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.02** VA/kg	대표값
3025	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**9.82** VA/kg	대표값
3026	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00441** W/kg	대표값
3027	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	대표값
3028	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0370** W/kg	대표값
3029	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0647** W/kg	대표값
3030	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0996** W/kg	대표값
3031	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1413** W/kg	대표값
3032	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1900** W/kg	대표값
3033	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.246** W/kg	대표값
3034	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.309** W/kg	대표값
3035	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.380** W/kg	대표값
3036	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.459** W/kg	대표값
3037	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.547** W/kg	대표값
3038	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.644** W/kg	대표값
3039	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.749** W/kg	대표값
3040	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
3041	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.865** W/kg	대표값
3042	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	대표값
3043	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.994** W/kg	대표값
3044	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
3045	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	대표값
3046	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.154** W/kg	대표값
3047	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.405** W/kg	대표값
3048	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.876** W/kg	대표값
3049	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00683** VA/kg	대표값
3050	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0244** VA/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3051	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0518** VA/kg	대표값
3052	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0874** VA/kg	대표값
3053	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1306** VA/kg	대표값
3054	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1808** VA/kg	대표값
3055	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.238** VA/kg	대표값
3056	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.303** VA/kg	대표값
3057	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	대표값
3058	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.463** VA/kg	대표값
3059	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.565** VA/kg	대표값
3060	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.685** VA/kg	대표값
3061	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.829** VA/kg	대표값
3062	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.999** VA/kg	대표값
3063	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.200** VA/kg	대표값
3064	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.453** VA/kg	대표값
3065	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.887** VA/kg	대표값
3066	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/kg	대표값
3067	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.15** VA/kg	대표값
3068	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00586** W/kg	대표값
3069	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00569** W/kg	대표값
3070	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0214** W/kg	대표값
3071	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0218** W/kg	대표값
3072	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0463** W/kg	대표값
3073	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** W/kg	대표값
3074	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0799** W/kg	대표값
3075	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0812** W/kg	대표값
3076	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1232** W/kg	대표값
3077	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1211** W/kg	대표값
3078	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1727** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3079	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1699** W/kg	대표값
3080	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.230** W/kg	대표값
3081	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.226** W/kg	대표값
3082	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.289** W/kg	대표값
3083	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** W/kg	대표값
3084	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.360** W/kg	대표값
3085	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.368** W/kg	대표값
3086	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.439** W/kg	대표값
3087	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** W/kg	대표값
3088	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.527** W/kg	대표값
3089	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.540** W/kg	대표값
3090	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.625** W/kg	대표값
3091	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.640** W/kg	대표값
3092	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.748** W/kg	대표값
3093	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** W/kg	대표값
3094	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.868** W/kg	대표값
3095	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.849** W/kg	대표값
3096	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	보증 최댓값
3097	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.999** W/kg	대표값
3098	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.982** W/kg	대표값
3099	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	대표값
3100	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.149** W/kg	대표값
3101	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.126** W/kg	대표값
3102	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	보증 최댓값
3103	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.31** W/kg	대표값
3104	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.333** W/kg	대표값
3105	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.313** W/kg	대표값
3106	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.596** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3107	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.629** W/kg	대표값
3108	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.22** W/kg	대표값
3109	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.26** W/kg	대표값
3110	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00878** VA/kg	대표값
3111	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00946** VA/kg	대표값
3112	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0323** VA/kg	대표값
3113	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0311** VA/kg	대표값
3114	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0659** VA/kg	대표값
3115	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0647** VA/kg	대표값
3116	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1073** VA/kg	대표값
3117	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1083** VA/kg	대표값
3118	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1577** VA/kg	대표값
3119	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1584** VA/kg	대표값
3120	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	대표값
3121	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	대표값
3122	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.279** VA/kg	대표값
3123	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.280** VA/kg	대표값
3124	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.352** VA/kg	대표값
3125	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.350** VA/kg	대표값
3126	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.429** VA/kg	대표값
3127	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.431** VA/kg	대표값
3128	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.518** VA/kg	대표값
3129	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.515** VA/kg	대표값
3130	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.609** VA/kg	대표값
3131	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.614** VA/kg	대표값
3132	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.720** VA/kg	대표값
3133	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.713** VA/kg	대표값
3134	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.830** VA/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3135	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.837** VA/kg	대표값
3136	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.960** VA/kg	대표값
3137	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.972** VA/kg	대표값
3138	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.120** VA/kg	대표값
3139	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.134** VA/kg	대표값
3140	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.331** VA/kg	대표값
3141	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.351** VA/kg	대표값
3142	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.683** VA/kg	대표값
3143	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.706** VA/kg	대표값
3144	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	대표값
3145	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	대표값
3146	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	대표값
3147	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	대표값
3148	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00487** W/kg	대표값
3149	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01871** W/kg	대표값
3150	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0413** W/kg	대표값
3151	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0720** W/kg	대표값
3152	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1103** W/kg	대표값
3153	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1559** W/kg	대표값
3154	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.209** W/kg	대표값
3155	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** W/kg	대표값
3156	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.337** W/kg	대표값
3157	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.413** W/kg	대표값
3158	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.498** W/kg	대표값
3159	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.592** W/kg	대표값
3160	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.696** W/kg	대표값
3161	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.809** W/kg	대표값
3162	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.99** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3163	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	대표값
3164	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	대표값
3165	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.079** W/kg	대표값
3166	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	보증 최댓값
3167	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	대표값
3168	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.252** W/kg	대표값
3169	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.506** W/kg	대표값
3170	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.02** W/kg	대표값
3171	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00741** VA/kg	대표값
3172	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0268** VA/kg	대표값
3173	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0566** VA/kg	대표값
3174	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0952** VA/kg	대표값
3175	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1416** VA/kg	대표값
3176	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1954** VA/kg	대표값
3177	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.257** VA/kg	대표값
3178	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.326** VA/kg	대표값
3179	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.405** VA/kg	대표값
3180	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.498** VA/kg	대표값
3181	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.605** VA/kg	대표값
3182	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.730** VA/kg	대표값
3183	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.877** VA/kg	대표값
3184	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.053** VA/kg	대표값
3185	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.271** VA/kg	대표값
3186	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.566** VA/kg	대표값
3187	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.05** VA/kg	대표값
3188	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.31** VA/kg	대표값
3189	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.25** VA/kg	대표값
3190	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00182** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3191	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00688** W/lb	대표값
3192	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	대표값
3193	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	대표값
3194	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0409** W/lb	대표값
3195	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0584** W/lb	대표값
3196	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0788** W/lb	대표값
3197	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	대표값
3198	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	대표값
3199	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.158** W/lb	대표값
3200	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.191** W/lb	대표값
3201	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** W/lb	대표값
3202	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.269** W/lb	대표값
3203	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.317** W/lb	대표값
3204	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	보증 최댓값
3205	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	대표값
3206	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	대표값
3207	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.451** W/lb	대표값
3208	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.609** W/lb	보증 최댓값
3209	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	대표값
3210	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	대표값
3211	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	대표값
3212	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.00** W/lb	대표값
3213	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** VA/lb	대표값
3214	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0164** VA/lb	대표값
3215	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0330** VA/lb	대표값
3216	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** VA/lb	대표값
3217	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0765** VA/lb	대표값
3218	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.102** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3219	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	대표값
3220	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	대표값
3221	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.196** VA/lb	대표값
3222	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.234** VA/lb	대표값
3223	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.277** VA/lb	대표값
3224	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.328** VA/lb	대표값
3225	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.390** VA/lb	대표값
3226	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.474** VA/lb	대표값
3227	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** VA/lb	대표값
3228	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.853** VA/lb	대표값
3229	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** VA/lb	대표값
3230	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.17** VA/lb	대표값
3231	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.3** VA/lb	대표값
3232	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00193** W/lb	대표값
3233	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00716** W/lb	대표값
3234	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0156** W/lb	대표값
3235	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0269** W/lb	대표값
3236	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0412** W/lb	대표값
3237	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0585** W/lb	대표값
3238	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0789** W/lb	대표값
3239	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	대표값
3240	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	대표값
3241	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.159** W/lb	대표값
3242	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.192** W/lb	대표값
3243	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.230** W/lb	대표값
3244	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.271** W/lb	대표값
3245	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.320** W/lb	대표값
3246	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3247	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	대표값
3248	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	대표값
3249	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.459** W/lb	대표값
3250	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.620** W/lb	보증 최댓값
3251	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	대표값
3252	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	대표값
3253	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.807** W/lb	대표값
3254	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.06** W/lb	대표값
3255	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00426** VA/lb	대표값
3256	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0142** VA/lb	대표값
3257	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	대표값
3258	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	대표값
3259	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0655** VA/lb	대표값
3260	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0879** VA/lb	대표값
3261	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** VA/lb	대표값
3262	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.140** VA/lb	대표값
3263	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.171** VA/lb	대표값
3264	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.205** VA/lb	대표값
3265	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.243** VA/lb	대표값
3266	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	대표값
3267	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	대표값
3268	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.416** VA/lb	대표값
3269	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.531** VA/lb	대표값
3270	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.749** VA/lb	대표값
3271	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** VA/lb	대표값
3272	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.66** VA/lb	대표값
3273	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.5** VA/lb	대표값
3274	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00192** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3275	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00201** W/lb	대표값
3276	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00742** W/lb	대표값
3277	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00762** W/lb	대표값
3278	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0167** W/lb	대표값
3279	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0163** W/lb	대표값
3280	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0291** W/lb	대표값
3281	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	대표값
3282	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0447** W/lb	대표값
3283	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0438** W/lb	대표값
3284	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	대표값
3285	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0636** W/lb	대표값
3286	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0858** W/lb	대표값
3287	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0834** W/lb	대표값
3288	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	대표값
3289	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.111** W/lb	대표값
3290	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.140** W/lb	대표값
3291	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	대표값
3292	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.172** W/lb	대표값
3293	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	대표값
3294	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	대표값
3295	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.207** W/lb	대표값
3296	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.246** W/lb	대표값
3297	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	대표값
3298	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	대표값
3299	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.291** W/lb	대표값
3300	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.341** W/lb	대표값
3301	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	대표값
3302	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.445** W/lb	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3303	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	대표값
3304	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.394** W/lb	대표값
3305	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.402** W/lb	대표값
3306	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.467** W/lb	대표값
3307	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.481** W/lb	대표값
3308	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.700** W/lb	보증 최댓값
3309	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.581** W/lb	대표값
3310	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.585** W/lb	대표값
3311	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.598** W/lb	대표값
3312	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.773** W/lb	대표값
3313	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.801** W/lb	대표값
3314	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.03** W/lb	대표값
3315	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.999** W/lb	대표값
3316	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00504** VA/lb	대표값
3317	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00560** VA/lb	대표값
3318	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0186** VA/lb	대표값
3319	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	대표값
3320	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0369** VA/lb	대표값
3321	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** VA/lb	대표값
3322	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0592** VA/lb	대표값
3323	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0555** VA/lb	대표값
3324	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0799** VA/lb	대표값
3325	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0846** VA/lb	대표값
3326	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.107** VA/lb	대표값
3327	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	대표값
3328	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.144** VA/lb	대표값
3329	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.137** VA/lb	대표값
3330	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3331	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.179** VA/lb	대표값
3332	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** VA/lb	대표값
3333	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	대표값
3334	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.246** VA/lb	대표값
3335	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.259** VA/lb	대표값
3336	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.306** VA/lb	대표값
3337	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.291** VA/lb	대표값
3338	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.360** VA/lb	대표값
3339	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.343** VA/lb	대표값
3340	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.406** VA/lb	대표값
3341	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.429** VA/lb	대표값
3342	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.489** VA/lb	대표값
3343	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.511** VA/lb	대표값
3344	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.645** VA/lb	대표값
3345	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.612** VA/lb	대표값
3346	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.839** VA/lb	대표값
3347	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	대표값
3348	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	대표값
3349	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** VA/lb	대표값
3350	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.84** VA/lb	대표값
3351	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.90** VA/lb	대표값
3352	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.7** VA/lb	대표값
3353	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	대표값
3354	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00202** W/lb	대표값
3355	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00753** W/lb	대표값
3356	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	대표값
3357	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	대표값
3358	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3359	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	대표값
3360	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0836** W/lb	대표값
3361	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	대표값
3362	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	대표값
3363	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.167** W/lb	대표값
3364	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.202** W/lb	대표값
3365	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.241** W/lb	대표값
3366	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	대표값
3367	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.335** W/lb	대표값
3368	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.405** W/lb	보증 최댓값
3369	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	대표값
3370	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	대표값
3371	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.473** W/lb	대표값
3372	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.610** W/lb	보증 최댓값
3373	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	대표값
3374	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	대표값
3375	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.784** W/lb	대표값
3376	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	대표값
3377	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00493** VA/lb	대표값
3378	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0165** VA/lb	대표값
3379	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0332** VA/lb	대표값
3380	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0536** VA/lb	대표값
3381	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0772** VA/lb	대표값
3382	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.104** VA/lb	대표값
3383	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.133** VA/lb	대표값
3384	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** VA/lb	대표값
3385	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.200** VA/lb	대표값
3386	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.240** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3387	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.284** VA/lb	대표값
3388	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.336** VA/lb	대표값
3389	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.399** VA/lb	대표값
3390	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.483** VA/lb	대표값
3391	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.610** VA/lb	대표값
3392	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	대표값
3393	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	대표값
3394	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.92** VA/lb	대표값
3395	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	대표값
3396	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	대표값
3397	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00735** W/lb	대표값
3398	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0161** W/lb	대표값
3399	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	대표값
3400	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0428** W/lb	대표값
3401	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.061** W/lb	대표값
3402	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0822** W/lb	대표값
3403	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	대표값
3404	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	대표값
3405	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	대표값
3406	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	대표값
3407	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	대표값
3408	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	대표값
3409	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.333** W/lb	대표값
3410	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.410** W/lb	보증 최댓값
3411	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	대표값
3412	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	대표값
3413	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.472** W/lb	대표값
3414	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3415	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	대표값
3416	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	대표값
3417	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.795** W/lb	대표값
3418	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	대표값
3419	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00414** VA/lb	대표값
3420	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0140** VA/lb	대표값
3421	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0281** VA/lb	대표값
3422	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	대표값
3423	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	대표값
3424	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0890** VA/lb	대표값
3425	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	대표값
3426	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	대표값
3427	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	대표값
3428	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.211** VA/lb	대표값
3429	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.251** VA/lb	대표값
3430	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.298** VA/lb	대표값
3431	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.356** VA/lb	대표값
3432	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.433** VA/lb	대표값
3433	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	대표값
3434	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.774** VA/lb	대표값
3435	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** VA/lb	대표값
3436	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.81** VA/lb	대표값
3437	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	대표값
3438	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	대표값
3439	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00734** W/lb	대표값
3440	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0160** W/lb	대표값
3441	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	대표값
3442	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0429** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3443	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0611** W/lb	대표값
3444	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0824** W/lb	대표값
3445	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	대표값
3446	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	대표값
3447	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	대표값
3448	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	대표값
3449	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	대표값
3450	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	대표값
3451	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	대표값
3452	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	보증 최댓값
3453	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	대표값
3454	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	대표값
3455	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	대표값
3456	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.580** W/lb	보증 최댓값
3457	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	대표값
3458	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	대표값
3459	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.767** W/lb	대표값
3460	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.01** W/lb	대표값
3461	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00463** VA/lb	대표값
3462	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0156** VA/lb	대표값
3463	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0314** VA/lb	대표값
3464	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0510** VA/lb	대표값
3465	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0737** VA/lb	대표값
3466	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0991** VA/lb	대표값
3467	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.127** VA/lb	대표값
3468	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.158** VA/lb	대표값
3469	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.192** VA/lb	대표값
3470	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.230** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3471	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.273** VA/lb	대표값
3472	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.323** VA/lb	대표값
3473	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.383** VA/lb	대표값
3474	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.463** VA/lb	대표값
3475	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	대표값
3476	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.803** VA/lb	대표값
3477	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** VA/lb	대표값
3478	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.64** VA/lb	대표값
3479	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	대표값
3480	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00249** W/lb	대표값
3481	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00242** W/lb	대표값
3482	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00935** W/lb	대표값
3483	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	대표값
3484	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	대표값
3485	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	대표값
3486	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0346** W/lb	대표값
3487	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0347** W/lb	대표값
3488	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	대표값
3489	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0531** W/lb	대표값
3490	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0742** W/lb	대표값
3491	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0748** W/lb	대표값
3492	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.100** W/lb	대표값
3493	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0990** W/lb	대표값
3494	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	대표값
3495	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	대표값
3496	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	대표값
3497	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.162** W/lb	대표값
3498	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.195** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3499	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	대표값
3500	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.239** W/lb	대표값
3501	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.236** W/lb	대표값
3502	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.281** W/lb	대표값
3503	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.285** W/lb	대표값
3504	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.333** W/lb	대표값
3505	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.336** W/lb	대표값
3506	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.395** W/lb	대표값
3507	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.391** W/lb	대표값
3508	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	보증 최댓값
3509	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.460** W/lb	대표값
3510	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.462** W/lb	대표값
3511	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.463** W/lb	대표값
3512	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.546** W/lb	대표값
3513	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.550** W/lb	대표값
3514	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	보증 최댓값
3515	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.666** W/lb	대표값
3516	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.673** W/lb	대표값
3517	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.670** W/lb	대표값
3518	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.845** W/lb	대표값
3519	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.872** W/lb	대표값
3520	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.090** W/lb	대표값
3521	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.990** W/lb	대표값
3522	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00524** VA/lb	대표값
3523	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/lb	대표값
3524	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0176** VA/lb	대표값
3525	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0192** VA/lb	대표값
3526	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0354** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3527	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0381** VA/lb	대표값
3528	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0613** VA/lb	대표값
3529	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0574** VA/lb	대표값
3530	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	대표값
3531	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0881** VA/lb	대표값
3532	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.118** VA/lb	대표값
3533	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	대표값
3534	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	대표값
3535	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.145** VA/lb	대표값
3536	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.181** VA/lb	대표값
3537	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.189** VA/lb	대표값
3538	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.221** VA/lb	대표값
3539	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	대표값
3540	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.265** VA/lb	대표값
3541	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	대표값
3542	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.316** VA/lb	대표값
3543	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.329** VA/lb	대표값
3544	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.374** VA/lb	대표값
3545	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.389** VA/lb	대표값
3546	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.445** VA/lb	대표값
3547	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** VA/lb	대표값
3548	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.553** VA/lb	대표값
3549	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** VA/lb	대표값
3550	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.694** VA/lb	대표값
3551	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.669** VA/lb	대표값
3552	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.883** VA/lb	대표값
3553	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.901** VA/lb	대표값
3554	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3555	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** VA/lb	대표값
3556	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.25** VA/lb	대표값
3557	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.52** VA/lb	대표값
3558	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.1** VA/lb	대표값
3559	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**20.0** VA/lb	대표값
3560	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00256** W/lb	대표값
3561	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00953** W/lb	대표값
3562	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	대표값
3563	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0351** W/lb	대표값
3564	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0532** W/lb	대표값
3565	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0747** W/lb	대표값
3566	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0998** W/lb	대표값
3567	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	대표값
3568	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.161** W/lb	대표값
3569	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	대표값
3570	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.238** W/lb	대표값
3571	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.284** W/lb	대표값
3572	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.335** W/lb	대표값
3573	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.393** W/lb	대표값
3574	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	보증 최댓값
3575	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	대표값
3576	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	대표값
3577	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.551** W/lb	대표값
3578	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	보증 최댓값
3579	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	대표값
3580	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	대표값
3581	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.881** W/lb	대표값
3582	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.11** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3583	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.0047** VA/lb	대표값
3584	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0157** VA/lb	대표값
3585	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0315** VA/lb	대표값
3586	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0511** VA/lb	대표값
3587	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0740** VA/lb	대표값
3588	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	대표값
3589	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** VA/lb	대표값
3590	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	대표값
3591	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.199** VA/lb	대표값
3592	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.239** VA/lb	대표값
3593	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.285** VA/lb	대표값
3594	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.337** VA/lb	대표값
3595	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.398** VA/lb	대표값
3596	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.475** VA/lb	대표값
3597	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.583** VA/lb	대표값
3598	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.769** VA/lb	대표값
3599	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	대표값
3600	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.53** VA/lb	대표값
3601	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.4** VA/lb	대표값
3602	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00260** W/lb	대표값
3603	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00259** W/lb	대표값
3604	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0101** W/lb	대표값
3605	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0100** W/lb	대표값
3606	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0219** W/lb	대표값
3607	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0220** W/lb	대표값
3608	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	대표값
3609	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	대표값
3610	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0580** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3611	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** W/lb	대표값
3612	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0823** W/lb	대표값
3613	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0819** W/lb	대표값
3614	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** W/lb	대표값
3615	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.111** W/lb	대표값
3616	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** W/lb	대표값
3617	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** W/lb	대표값
3618	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.180** W/lb	대표값
3619	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** W/lb	대표값
3620	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.220** W/lb	대표값
3621	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.218** W/lb	대표값
3622	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.263** W/lb	대표값
3623	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** W/lb	대표값
3624	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** W/lb	대표값
3625	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.317** W/lb	대표값
3626	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** W/lb	대표값
3627	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/lb	대표값
3628	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/lb	대표값
3629	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.438** W/lb	대표값
3630	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	보증 최댓값
3631	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	대표값
3632	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	대표값
3633	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	대표값
3634	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	대표값
3635	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.605** W/lb	대표값
3636	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	보증 최댓값
3637	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	대표값
3638	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3639	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.733** W/lb	대표값
3640	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.930** W/lb	대표값
3641	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.925** W/lb	대표값
3642	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	대표값
3643	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	대표값
3644	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00496** VA/lb	대표값
3645	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00521** VA/lb	대표값
3646	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0174** VA/lb	대표값
3647	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	대표값
3648	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0347** VA/lb	대표값
3649	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0348** VA/lb	대표값
3650	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0567** VA/lb	대표값
3651	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0569** VA/lb	대표값
3652	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	대표값
3653	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0827** VA/lb	대표값
3654	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	대표값
3655	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	대표값
3656	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	대표값
3657	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	대표값
3658	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.185** VA/lb	대표값
3659	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.186** VA/lb	대표값
3660	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.228** VA/lb	대표값
3661	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.229** VA/lb	대표값
3662	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	대표값
3663	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.276** VA/lb	대표값
3664	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** VA/lb	대표값
3665	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.332** VA/lb	대표값
3666	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3667	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	대표값
3668	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.474** VA/lb	대표값
3669	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.476** VA/lb	대표값
3670	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	대표값
3671	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.580** VA/lb	대표값
3672	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.722** VA/lb	대표값
3673	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.733** VA/lb	대표값
3674	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.980** VA/lb	대표값
3675	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.975** VA/lb	대표값
3676	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.65** VA/lb	대표값
3677	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.78** VA/lb	대표값
3678	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.99** VA/lb	대표값
3679	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.57** VA/lb	대표값
3680	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.8** VA/lb	대표값
3681	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	대표값
3682	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00281** W/lb	대표값
3683	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0105** W/lb	대표값
3684	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** W/lb	대표값
3685	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0391** W/lb	대표값
3686	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0596** W/lb	대표값
3687	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.084** W/lb	대표값
3688	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** W/lb	대표값
3689	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** W/lb	대표값
3690	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** W/lb	대표값
3691	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.224** W/lb	대표값
3692	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.271** W/lb	대표값
3693	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.320** W/lb	대표값
3694	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.377** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3695	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.440** W/lb	대표값
3696	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	보증 최댓값
3697	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	대표값
3698	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	대표값
3699	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	대표값
3700	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	보증 최댓값
3701	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	대표값
3702	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	대표값
3703	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.931** W/lb	대표값
3704	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	대표값
3705	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** VA/lb	대표값
3706	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0147** VA/lb	대표값
3707	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0299** VA/lb	대표값
3708	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0494** VA/lb	대표값
3709	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** VA/lb	대표값
3710	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	대표값
3711	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	대표값
3712	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** VA/lb	대표값
3713	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	대표값
3714	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.249** VA/lb	대표값
3715	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.303** VA/lb	대표값
3716	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.357** VA/lb	대표값
3717	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.424** VA/lb	대표값
3718	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.510** VA/lb	대표값
3719	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.635** VA/lb	대표값
3720	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.862** VA/lb	대표값
3721	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.49** VA/lb	대표값
3722	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.46** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3723	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	대표값
3724	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00329** W/lb	대표값
3725	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00334** W/lb	대표값
3726	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** W/lb	대표값
3727	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0123** W/lb	대표값
3728	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** W/lb	대표값
3729	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0265** W/lb	대표값
3730	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/lb	대표값
3731	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0453** W/lb	대표값
3732	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0687** W/lb	대표값
3733	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0694** W/lb	대표값
3734	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0973** W/lb	대표값
3735	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0964** W/lb	대표값
3736	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** W/lb	대표값
3737	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.129** W/lb	대표값
3738	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** W/lb	대표값
3739	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** W/lb	대표값
3740	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.207** W/lb	대표값
3741	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.208** W/lb	대표값
3742	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.253** W/lb	대표값
3743	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.254** W/lb	대표값
3744	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	대표값
3745	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	대표값
3746	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.363** W/lb	대표값
3747	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.362** W/lb	대표값
3748	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.427** W/lb	대표값
3749	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.425** W/lb	대표값
3750	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.496** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3751	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.498** W/lb	대표값
3752	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	보증 최댓값
3753	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	대표값
3754	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	대표값
3755	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.578** W/lb	대표값
3756	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** W/lb	대표값
3757	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.676** W/lb	대표값
3758	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	보증 최댓값
3759	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	대표값
3760	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	대표값
3761	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	대표값
3762	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.02** W/lb	대표값
3763	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.00** W/lb	대표값
3764	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.22** W/lb	대표값
3765	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.19** W/lb	대표값
3766	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00516** VA/lb	대표값
3767	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00499** VA/lb	대표값
3768	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0173** VA/lb	대표값
3769	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0169** VA/lb	대표값
3770	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** VA/lb	대표값
3771	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0346** VA/lb	대표값
3772	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0572** VA/lb	대표값
3773	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0576** VA/lb	대표값
3774	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0848** VA/lb	대표값
3775	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** VA/lb	대표값
3776	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	대표값
3777	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	대표값
3778	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3779	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.153** VA/lb	대표값
3780	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	대표값
3781	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	대표값
3782	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.239** VA/lb	대표값
3783	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.238** VA/lb	대표값
3784	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.288** VA/lb	대표값
3785	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.290** VA/lb	대표값
3786	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.345** VA/lb	대표값
3787	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.348** VA/lb	대표값
3788	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.409** VA/lb	대표값
3789	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.414** VA/lb	대표값
3790	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.493** VA/lb	대표값
3791	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.484** VA/lb	대표값
3792	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.591** VA/lb	대표값
3793	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	대표값
3794	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.734** VA/lb	대표값
3795	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.699** VA/lb	대표값
3796	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.904** VA/lb	대표값
3797	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.965** VA/lb	대표값
3798	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.71** VA/lb	대표값
3799	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	대표값
3800	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.13** VA/lb	대표값
3801	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**5.01** VA/lb	대표값
3802	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	대표값
3803	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.2** VA/lb	대표값
3804	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00343** W/lb	대표값
3805	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0129** W/lb	대표값
3806	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** W/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3807	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0470** W/lb	대표값
3808	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0709** W/lb	대표값
3809	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0994** W/lb	대표값
3810	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.132** W/lb	대표값
3811	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** W/lb	대표값
3812	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.212** W/lb	대표값
3813	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.258** W/lb	대표값
3814	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.310** W/lb	대표값
3815	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.368** W/lb	대표값
3816	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.431** W/lb	대표값
3817	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.501** W/lb	대표값
3818	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	보증 최댓값
3819	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	대표값
3820	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	대표값
3821	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.677** W/lb	대표값
3822	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	보증 최댓값
3823	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	대표값
3824	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	대표값
3825	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.010** W/lb	대표값
3826	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.24** W/lb	대표값
3827	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00471** VA/lb	대표값
3828	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0161** VA/lb	대표값
3829	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0331** VA/lb	대표값
3830	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0549** VA/lb	대표값
3831	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** VA/lb	대표값
3832	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	대표값
3833	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	대표값
3834	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.187** VA/lb	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3835	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	대표값
3836	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1 T (B)	**0.279** VA/lb	대표값
3837	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.334** VA/lb	대표값
3838	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** VA/lb	대표값
3839	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.465** VA/lb	대표값
3840	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.549** VA/lb	대표값
3841	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.661** VA/lb	대표값
3842	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.842** VA/lb	대표값
3843	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** VA/lb	대표값
3844	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.70** VA/lb	대표값
3845	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	단위 질량당 여자 피상전력	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.6** VA/lb	대표값
3846	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00358** W/kg	대표값
3847	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01359** W/kg	대표값
3848	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** W/kg	대표값
3849	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0527** W/kg	대표값
3850	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** W/kg	대표값
3851	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1152** W/kg	대표값
3852	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1546** W/kg	대표값
3853	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1997** W/kg	대표값
3854	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2510** W/kg	대표값
3855	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.309** W/kg	대표값
3856	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.373** W/kg	대표값
3857	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.445** W/kg	대표값
3858	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.525** W/kg	대표값
3859	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.613** W/kg	대표값
3860	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	대표값
3861	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.711** W/kg	대표값
3862	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.819** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3863	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	보증 최댓값
3864	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	대표값
3865	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.961** W/kg	대표값
3866	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.165** W/kg	대표값
3867	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.594** W/kg	대표값
3868	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	대표값
3869	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01620** W/kg	대표값
3870	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0356** W/kg	대표값
3871	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0624** W/kg	대표값
3872	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0958** W/kg	대표값
3873	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1358** W/kg	대표값
3874	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1825** W/kg	대표값
3875	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.2360** W/kg	대표값
3876	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2970** W/kg	대표값
3877	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1 T (B)	**0.365** W/kg	대표값
3878	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.441** W/kg	대표값
3879	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.525** W/kg	대표값
3880	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.616** W/kg	대표값
3881	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.715** W/kg	대표값
3882	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
3883	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.825** W/kg	대표값
3884	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.945** W/kg	대표값
3885	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	보증 최댓값
3886	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	대표값
3887	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.099** W/kg	대표값
3888	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.323** W/kg	대표값
3889	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	비철손	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.773** W/kg	대표값
3890	**23JG110** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3891	**23JG110** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	보증 최댓값
3892	**23JG110** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	대표값
3893	**23JGH090** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
3894	**23JGH090** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	보증 최댓값
3895	**23JGH090** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	대표값
3896	**23JGH095** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
3897	**23JGH095** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
3898	**23JGH095** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	대표값
3899	**23JGH100** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	대표값
3900	**23JGH100** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	보증 최댓값
3901	**23JGH100** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	대표값
3902	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
3903	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
3904	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
3905	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	대표값
3906	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	보증 최댓값
3907	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	대표값
3908	**23JGS085** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	대표값
3909	**23JGS085** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	보증 최댓값
3910	**23JGS085** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	대표값
3911	**23JGS090** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	대표값
3912	**23JGS090** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	보증 최댓값
3913	**23JGS090** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	대표값
3914	**23JGS095** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
3915	**23JGS095** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
3916	**23JGS095** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	대표값
3917	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	대표값
3918	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3919	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
3920	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
3921	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	보증 최댓값
3922	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
3923	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	대표값
3924	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	보증 최댓값
3925	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	대표값
3926	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
3927	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	보증 최댓값
3928	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	대표값
3929	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
3930	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	보증 최댓값
3931	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
3932	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	대표값
3933	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
3934	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
3935	**27JG120** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
3936	**27JG120** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	보증 최댓값
3937	**27JG120** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	대표값
3938	**27JG130** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
3939	**27JG130** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	보증 최댓값
3940	**27JG130** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	대표값
3941	**27JGH100** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
3942	**27JGH100** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	보증 최댓값
3943	**27JGH100** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	대표값
3944	**27JGH110** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
3945	**27JGH110** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	보증 최댓값
3946	**27JGH110** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3947	**27JGS090** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	대표값
3948	**27JGS090** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	보증 최댓값
3949	**27JGS090** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	대표값
3950	**27JGS095** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
3951	**27JGS095** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
3952	**27JGS095** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	대표값
3953	**27JGS100** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	대표값
3954	**27JGS100** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	보증 최댓값
3955	**27JGS100** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	대표값
3956	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	대표값
3957	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	보증 최댓값
3958	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	대표값
3959	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
3960	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
3961	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	대표값
3962	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	대표값
3963	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	보증 최댓값
3964	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
3965	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
3966	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	보증 최댓값
3967	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	대표값
3968	**30JG120** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	대표값
3969	**30JG120** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	보증 최댓값
3970	**30JG120** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	대표값
3971	**30JG130** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	대표값
3972	**30JG130** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	보증 최댓값
3973	**30JG130** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	대표값
3974	**30JG140** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
3975	**30JG140** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	보증 최댓값
3976	**30JG140** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	대표값
3977	**30JGH105** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
3978	**30JGH105** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	보증 최댓값
3979	**30JGH105** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	대표값
3980	**30JGH110** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
3981	**30JGH110** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	보증 최댓값
3982	**30JGH110** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	대표값
3983	**30JGH120** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	대표값
3984	**30JGH120** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	보증 최댓값
3985	**30JGH120** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	대표값
3986	**30JGS095** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
3987	**30JGS095** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	보증 최댓값
3988	**30JGS095** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	대표값
3989	**30JGS100** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	대표값
3990	**30JGS100** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	보증 최댓값
3991	**30JGS100** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	대표값
3992	**30JGS105** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	대표값
3993	**30JGS105** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	보증 최댓값
3994	**30JGS105** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	대표값
3995	**35JG135** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	대표값
3996	**35JG135** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	보증 최댓값
3997	**35JG135** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	대표값
3998	**35JG145** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	대표값
3999	**35JG145** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	보증 최댓값
4000	**35JG145** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	대표값
4001	**35JG155** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	대표값
4002	**35JG155** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4003	**35JG155** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	대표값
4004	**35JGH115** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	대표값
4005	**35JGH115** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	보증 최댓값
4006	**35JGH115** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	대표값
4007	**35JGH125** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	대표값
4008	**35JGH125** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	보증 최댓값
4009	**35JGH125** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	대표값
4010	**35JGH135** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	대표값
4011	**35JGH135** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	보증 최댓값
4012	**35JGH135** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	대표값
4013	**35JGS115** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	대표값
4014	**35JGS115** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	보증 최댓값
4015	**35JGS115** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	대표값
4016	**35JGS125** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	대표값
4017	**35JGS125** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	보증 최댓값
4018	**35JGS125** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	대표값
4019	**M-0H** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	보증 최댓값
4020	**M-0H** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
4021	**M-0H** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	보증 최댓값
4022	**M-0H** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	대표값
4023	**M-0H** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
4024	**M-0H** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
4025	**M-0H** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	보증 최댓값
4026	**M-0H** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	대표값
4027	**M-0H** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	보증 최댓값
4028	**M-0H** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	대표값
4029	**M-0H** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	보증 최댓값
4030	**M-0H** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4031	**M-1H** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	보증 최댓값
4032	**M-1H** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
4033	**M-1H** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	보증 최댓값
4034	**M-1H** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	대표값
4035	**M-1H** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	보증 최댓값
4036	**M-1H** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
4037	**M-1H** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	보증 최댓값
4038	**M-1H** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	대표값
4039	**M-1H** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
4040	**M-1H** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	대표값
4041	**M-1H** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	보증 최댓값
4042	**M-1H** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	대표값
4043	**M-2H** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
4044	**M-2H** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	대표값
4045	**M-2H** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	보증 최댓값
4046	**M-2H** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	대표값
4047	**M-2H** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	보증 최댓값
4048	**M-2H** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	대표값
4049	**M-2H** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	보증 최댓값
4050	**M-2H** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	대표값
4051	**M-3** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	보증 최댓값
4052	**M-3** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
4053	**M-3** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	보증 최댓값
4054	**M-3** JFE Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	대표값
4055	**M-3** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	보증 최댓값
4056	**M-3** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	대표값
4057	**M-3** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	보증 최댓값
4058	**M-3** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4059	**M-3H** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	보증 최댓값
4060	**M-3H** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	대표값
4061	**M-3H** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	보증 최댓값
4062	**M-3H** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	대표값
4063	**M-4** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	보증 최댓값
4064	**M-4** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
4065	**M-4** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	보증 최댓값
4066	**M-4** JFE Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	대표값
4067	**M-4** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	보증 최댓값
4068	**M-4** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	대표값
4069	**M-4** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	보증 최댓값
4070	**M-4** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	대표값
4071	**M-5** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	보증 최댓값
4072	**M-5** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	대표값
4073	**M-5** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	보증 최댓값
4074	**M-5** JFE Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	대표값
4075	**M-5** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	보증 최댓값
4076	**M-5** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	대표값
4077	**M-5** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	보증 최댓값
4078	**M-5** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	대표값
4079	**M-6** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	보증 최댓값
4080	**M-6** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	대표값
4081	**M-6** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	보증 최댓값
4082	**M-6** JFE Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	대표값
4083	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	대표값
4084	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	대표값
4085	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	대표값
4086	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4087	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	대표값
4088	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	대표값
4089	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	대표값
4090	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	대표값
4091	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	대표값
4092	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	대표값
4093	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	대표값
4094	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	대표값
4095	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	대표값
4096	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	대표값
4097	**23Z110** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	대표값
4098	**23Z110** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	대표값
4099	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	대표값
4100	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	대표값
4101	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	대표값
4102	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	대표값
4103	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	대표값
4104	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	대표값
4105	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	대표값
4106	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
4107	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	대표값
4108	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	대표값
4109	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	대표값
4110	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	대표값
4111	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	대표값
4112	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	대표값
4113	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	대표값
4114	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4115	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	대표값
4116	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	대표값
4117	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	대표값
4118	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	대표값
4119	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	대표값
4120	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	대표값
4121	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	대표값
4122	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	대표값
4123	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
4124	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	대표값
4125	**27Z120** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	대표값
4126	**27Z120** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	대표값
4127	**27Z130** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	대표값
4128	**27Z130** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.56** W/kg	대표값
4129	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	대표값
4130	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	대표값
4131	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	대표값
4132	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	대표값
4133	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	대표값
4134	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	대표값
4135	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	대표값
4136	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	대표값
4137	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	대표값
4138	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	대표값
4139	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	대표값
4140	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	대표값
4141	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	대표값
4142	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4143	**30Z120** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	대표값
4144	**30Z120** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	대표값
4145	**30Z130** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	대표값
4146	**30Z130** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.60** W/kg	대표값
4147	**30Z140** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.19** W/kg	대표값
4148	**30Z140** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.70** W/kg	대표값
4149	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	대표값
4150	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	대표값
4151	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	대표값
4152	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	대표값
4153	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	대표값
4154	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	대표값
4155	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	대표값
4156	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	대표값
4157	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	대표값
4158	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	대표값
4159	**35Z135** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.24** W/kg	대표값
4160	**35Z135** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.74** W/kg	대표값
4161	**35Z145** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	대표값
4162	**35Z145** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.81** W/kg	대표값
4163	**35Z155** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	대표값
4164	**35Z155** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	대표값
4165	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	대표값
4166	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** W/kg	대표값
4167	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	대표값
4168	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** W/kg	대표값
4169	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.21** W/kg	대표값
4170	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.62** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4171	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	대표값
4172	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.69** W/kg	대표값
4173	**M-0H** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	대표값
4174	**M-0H** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	대표값
4175	**M-0H** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	대표값
4176	**M-0H** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	대표값
4177	**M-0H** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	대표값
4178	**M-0H** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	대표값
4179	**M-1** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	대표값
4180	**M-1** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	대표값
4181	**M-1H** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	대표값
4182	**M-1H** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	대표값
4183	**M-1H** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
4184	**M-1H** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	대표값
4185	**M-1H** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.13** W/kg	대표값
4186	**M-1H** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	대표값
4187	**M-2** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	대표값
4188	**M-2** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	대표값
4189	**M-3** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	대표값
4190	**M-3** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** W/kg	대표값
4191	**M-3** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	대표값
4192	**M-3** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	대표값
4193	**M-3** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	대표값
4194	**M-3** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.54** W/kg	대표값
4195	**M-4** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	대표값
4196	**M-4** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	대표값
4197	**M-4** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	대표값
4198	**M-4** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4199	**M-5** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.17** W/kg	대표값
4200	**M-5** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.68** W/kg	대표값
4201	**M-5** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	대표값
4202	**M-5** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.76** W/kg	대표값
4203	**M-6** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.32** W/kg	대표값
4204	**M-6** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	대표값
4205	**23PH085** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	대표값
4206	**23PH085** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	보증 최댓값
4207	**23PH085** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	대표값
4208	**23PH090** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	대표값
4209	**23PH090** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	보증 최댓값
4210	**23PH090** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	대표값
4211	**23PH095** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	대표값
4212	**23PH095** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	보증 최댓값
4213	**23PH095** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	대표값
4214	**23PHD080** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	대표값
4215	**23PHD080** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	보증 최댓값
4216	**23PHD080** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
4217	**23PHD085** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	대표값
4218	**23PHD085** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	보증 최댓값
4219	**23PHD085** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	대표값
4220	**23PHD090** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	대표값
4221	**23PHD090** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	보증 최댓값
4222	**23PHD090** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	대표값
4223	**23PHE080** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	대표값
4224	**23PHE080** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	보증 최댓값
4225	**23PHE080** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	대표값
4226	**23PHE085** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4227	**23PHE085** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	보증 최댓값
4228	**23PHE085** POSCO	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	대표값
4229	**27PG130** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	대표값
4230	**27PG130** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.67** W/kg	보증 최댓값
4231	**27PG130** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	대표값
4232	**27PH095** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	대표값
4233	**27PH095** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	보증 최댓값
4234	**27PH095** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	대표값
4235	**27PH100** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	대표값
4236	**27PH100** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	보증 최댓값
4237	**27PH100** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	대표값
4238	**27PHD085** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
4239	**27PHD085** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	보증 최댓값
4240	**27PHD085** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	대표값
4241	**27PHD090** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	대표값
4242	**27PHD090** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	보증 최댓값
4243	**27PHD090** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	대표값
4244	**27PHD095** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	대표값
4245	**27PHD095** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	보증 최댓값
4246	**27PHD095** POSCO	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	대표값
4247	**30PG120** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	대표값
4248	**30PG120** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.63** W/kg	보증 최댓값
4249	**30PG120** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** W/kg	대표값
4250	**30PG130** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	대표값
4251	**30PG130** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.73** W/kg	보증 최댓값
4252	**30PG130** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	대표값
4253	**30PH100** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	대표값
4254	**30PH100** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4255	**30PH100** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	대표값
4256	**30PH105** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	대표값
4257	**30PH105** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	보증 최댓값
4258	**30PH105** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	대표값
4259	**30PHD095** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	대표값
4260	**30PHD095** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	보증 최댓값
4261	**30PHD095** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	대표값
4262	**30PHD100** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	대표값
4263	**30PHD100** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** W/kg	보증 최댓값
4264	**30PHD100** POSCO	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	대표값
4265	**35PG145** POSCO	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	대표값
4266	**35PG145** POSCO	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.03** W/kg	보증 최댓값
4267	**35PG145** POSCO	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.80** W/kg	대표값
4268	**35PG155** POSCO	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	대표값
4269	**35PG155** POSCO	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.07** W/kg	보증 최댓값
4270	**35PG155** POSCO	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.89** W/kg	대표값
4271	**15SQH085** Shougang	0.15	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.78** W/kg	공개 참고값
4272	**15SQH085** Shougang	0.15	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.07** W/kg	대표값
4273	**18SQG075** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.73** W/kg	공개 참고값
4274	**18SQG075** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.96** W/kg	대표값
4275	**18SQG080** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.76** W/kg	공개 참고값
4276	**18SQG080** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.02** W/kg	대표값
4277	**18SQG085** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.79** W/kg	공개 참고값
4278	**18SQG085** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.08** W/kg	대표값
4279	**18SQG090** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	공개 참고값
4280	**18SQG090** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.19** W/kg	대표값
4281	**18SQGD060** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.58** W/kg	공개 참고값
4282	**18SQGD060** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.77** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4283	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.58** W/kg	공개 참고값
4284	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.77** W/kg	대표값
4285	**18SQGD065** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.62** W/kg	공개 참고값
4286	**18SQGD065** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.83** W/kg	대표값
4287	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.62** W/kg	공개 참고값
4288	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.83** W/kg	대표값
4289	**18SQGD070** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.65** W/kg	공개 참고값
4290	**18SQGD070** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	대표값
4291	**18SQGD075** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.67** W/kg	공개 참고값
4292	**18SQGD075** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.93** W/kg	대표값
4293	**18SQH085** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.79** W/kg	공개 참고값
4294	**18SQH085** Shougang	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.08** W/kg	대표값
4295	**20SQG075** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.73** W/kg	공개 참고값
4296	**20SQG075** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.96** W/kg	대표값
4297	**20SQG080** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.77** W/kg	공개 참고값
4298	**20SQG080** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.03** W/kg	대표값
4299	**20SQG085** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.8** W/kg	공개 참고값
4300	**20SQG085** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.08** W/kg	대표값
4301	**20SQG090** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.82** W/kg	공개 참고값
4302	**20SQG090** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.12** W/kg	대표값
4303	**20SQG095** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	공개 참고값
4304	**20SQG095** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.19** W/kg	대표값
4305	**20SQGD060** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.59** W/kg	공개 참고값
4306	**20SQGD060** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	대표값
4307	**20SQGD065** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.63** W/kg	공개 참고값
4308	**20SQGD065** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.84** W/kg	대표값
4309	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.63** W/kg	공개 참고값
4310	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.84** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4311	**20SQGD070** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.66** W/kg	공개 참고값
4312	**20SQGD070** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.89** W/kg	대표값
4313	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.66** W/kg	공개 참고값
4314	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.89** W/kg	대표값
4315	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.66** W/kg	공개 참고값
4316	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.89** W/kg	대표값
4317	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.66** W/kg	공개 참고값
4318	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.89** W/kg	대표값
4319	**20SQGD075** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.69** W/kg	공개 참고값
4320	**20SQGD075** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	대표값
4321	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.69** W/kg	공개 참고값
4322	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	대표값
4323	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.69** W/kg	공개 참고값
4324	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	대표값
4325	**20SQGD080** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.72** W/kg	공개 참고값
4326	**20SQGD080** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.99** W/kg	대표값
4327	**20SQH085** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.8** W/kg	공개 참고값
4328	**20SQH085** Shougang	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.08** W/kg	대표값
4329	**23SQG080** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.79** W/kg	공개 참고값
4330	**23SQG080** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.05** W/kg	대표값
4331	**23SQG085** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.81** W/kg	공개 참고값
4332	**23SQG085** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.09** W/kg	대표값
4333	**23SQG090** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.84** W/kg	공개 참고값
4334	**23SQG090** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.12** W/kg	대표값
4335	**23SQG095** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.86** W/kg	공개 참고값
4336	**23SQG095** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.16** W/kg	대표값
4337	**23SQG100** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.88** W/kg	공개 참고값
4338	**23SQG100** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.21** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4339	**23SQGD070** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.71** W/kg	공개 참고값
4340	**23SQGD070** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.93** W/kg	대표값
4341	**23SQGD075** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.73** W/kg	공개 참고값
4342	**23SQGD075** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.97** W/kg	대표값
4343	**23SQGD080** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	공개 참고값
4344	**23SQGD080** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.01** W/kg	대표값
4345	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	공개 참고값
4346	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.01** W/kg	대표값
4347	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/kg	공개 참고값
4348	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.01** W/kg	대표값
4349	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.76** W/kg	공개 참고값
4350	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.02** W/kg	대표값
4351	**23SQGD085** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.78** W/kg	공개 참고값
4352	**23SQGD085** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.04** W/kg	대표값
4353	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.78** W/kg	공개 참고값
4354	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.04** W/kg	대표값
4355	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.78** W/kg	공개 참고값
4356	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.04** W/kg	대표값
4357	**23SQGD090** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.81** W/kg	공개 참고값
4358	**23SQGD090** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.11** W/kg	대표값
4359	**23SQH090** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.84** W/kg	공개 참고값
4360	**23SQH090** Shougang	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.12** W/kg	대표값
4361	**27SQG090** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.88** W/kg	공개 참고값
4362	**27SQG090** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.18** W/kg	대표값
4363	**27SQG095** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.91** W/kg	공개 참고값
4364	**27SQG095** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.22** W/kg	대표값
4365	**27SQG100** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.91** W/kg	공개 참고값
4366	**27SQG100** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.23** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4367	**27SQG110** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.93** W/kg	공개 참고값
4368	**27SQG110** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.27** W/kg	대표값
4369	**27SQGD080** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	공개 참고값
4370	**27SQGD080** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.06** W/kg	대표값
4371	**27SQGD085** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.82** W/kg	공개 참고값
4372	**27SQGD085** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	대표값
4373	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.82** W/kg	공개 참고값
4374	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	대표값
4375	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.82** W/kg	공개 참고값
4376	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.10** W/kg	대표값
4377	**27SQGD090** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.84** W/kg	공개 참고값
4378	**27SQGD090** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.12** W/kg	대표값
4379	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.84** W/kg	공개 참고값
4380	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.12** W/kg	대표값
4381	**27SQGD095** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.87** W/kg	공개 참고값
4382	**27SQGD095** Shougang	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.16** W/kg	대표값
4383	**30SQG095** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.96** W/kg	공개 참고값
4384	**30SQG095** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.26** W/kg	대표값
4385	**30SQG100** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.98** W/kg	공개 참고값
4386	**30SQG100** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.29** W/kg	대표값
4387	**30SQG105** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.99** W/kg	공개 참고값
4388	**30SQG105** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.30** W/kg	대표값
4389	**30SQG120** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.99** W/kg	공개 참고값
4390	**30SQG120** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.36** W/kg	대표값
4391	**30SQGD090** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.90** W/kg	공개 참고값
4392	**30SQGD090** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.19** W/kg	대표값
4393	**30SQGD095** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.92** W/kg	공개 참고값
4394	**30SQGD095** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.22** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4395	**30SQGD100** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.93** W/kg	공개 참고값
4396	**30SQGD100** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.23** W/kg	대표값
4397	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.93** W/kg	공개 참고값
4398	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.23** W/kg	대표값
4399	**30SQGD105** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.97** W/kg	공개 참고값
4400	**30SQGD105** Shougang	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.28** W/kg	대표값
4401	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.36** W/lb	보증 최댓값
4402	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.80** W/kg	대표값
4403	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.54** W/lb	보증 최댓값
4404	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.16** W/kg	대표값
4405	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.37** W/lb	보증 최댓값
4406	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.81** W/kg	대표값
4407	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.57** W/lb	보증 최댓값
4408	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.21** W/kg	대표값
4409	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.39** W/lb	보증 최댓값
4410	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.85** W/kg	대표값
4411	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.59** W/lb	보증 최댓값
4412	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.27** W/kg	대표값
4413	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.42** W/lb	보증 최댓값
4414	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.94** W/kg	대표값
4415	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.62** W/lb	보증 최댓값
4416	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.34** W/kg	대표값
4417	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.44** W/lb	보증 최댓값
4418	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.98** W/kg	대표값
4419	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.64** W/lb	보증 최댓값
4420	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.37** W/kg	대표값
4421	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.94** W/kg	대표값
4422	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.63** W/lb	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4423	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.39** W/kg	대표값
4424	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.45** W/lb	보증 최댓값
4425	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.99** W/kg	대표값
4426	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.65** W/lb	보증 최댓값
4427	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.39** W/kg	대표값
4428	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.99** W/kg	대표값
4429	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.64** W/lb	보증 최댓값
4430	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.39** W/kg	대표값
4431	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**1.04** W/kg	대표값
4432	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.50** W/kg	대표값
4433	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.97** W/kg	대표값
4434	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.67** W/lb	보증 최댓값
4435	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.48** W/kg	대표값
4436	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**1.01** W/kg	대표값
4437	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.71** W/lb	보증 최댓값
4438	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.53** W/kg	대표값
4439	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**1.07** W/kg	대표값
4440	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.72** W/lb	보증 최댓값
4441	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.55** W/kg	대표값
4442	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**1.07** W/kg	대표값
4443	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.60** W/kg	대표값
4444	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**1.08** W/kg	대표값
4445	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.74** W/lb	보증 최댓값
4446	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.61** W/kg	대표값
4447	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**1.19** W/kg	대표값
4448	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.75** W/lb	보증 최댓값
4449	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.64** W/kg	대표값
4450	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**1.23** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4451	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.81** W/lb	보증 최댓값
4452	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.76** W/kg	대표값
4453	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.34** W/lb	보증 최댓값
4454	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.76** W/kg	대표값
4455	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.48** W/lb	보증 최댓값
4456	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.02** W/kg	대표값
4457	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.35** W/lb	보증 최댓값
4458	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.77** W/kg	대표값
4459	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.51** W/lb	보증 최댓값
4460	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.08** W/kg	대표값
4461	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.36** W/lb	보증 최댓값
4462	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.78** W/kg	대표값
4463	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.54** W/lb	보증 최댓값
4464	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.15** W/kg	대표값
4465	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.37** W/lb	보증 최댓값
4466	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.79** W/kg	대표값
4467	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.58** W/lb	보증 최댓값
4468	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.23** W/kg	대표값
4469	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.39** W/lb	보증 최댓값
4470	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.84** W/kg	대표값
4471	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.60** W/lb	보증 최댓값
4472	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.28** W/kg	대표값
4473	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.45** W/lb	보증 최댓값
4474	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T B 또는 J 구분 미기재	**0.95** W/kg	대표값
4475	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.65** W/lb	보증 최댓값
4476	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.38** W/kg	대표값
4477	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.32** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4478	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.04** W/kg	보증 최댓값
4479	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.12** W/kg	보증 최댓값
4480	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.19** W/kg	보증 최댓값
4481	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.25** W/kg	보증 최댓값
4482	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.32** W/kg	보증 최댓값
4483	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.45** W/kg	보증 최댓값
4484	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.19** W/kg	보증 최댓값
4485	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.25** W/kg	보증 최댓값
4486	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.38** W/kg	보증 최댓값
4487	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.46** W/kg	보증 최댓값
4488	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.58** W/kg	보증 최댓값
4489	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.51** W/kg	보증 최댓값
4490	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.64** W/kg	보증 최댓값
4491	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.77** W/kg	보증 최댓값
4492	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.92** W/kg	보증 최댓값
4493	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.92** W/kg	보증 최댓값
4494	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.99** W/kg	보증 최댓값
4495	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**0.99** W/kg	보증 최댓값
4496	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.03** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4497	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.05** W/kg	보증 최댓값
4498	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.12** W/kg	보증 최댓값
4499	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.12** W/kg	보증 최댓값
4500	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.18** W/kg	보증 최댓값
4501	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.18** W/kg	보증 최댓값
4502	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.25** W/kg	보증 최댓값
4503	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.32** W/kg	보증 최댓값
4504	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.32** W/kg	보증 최댓값
4505	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.32** W/kg	보증 최댓값
4506	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.38** W/kg	보증 최댓값
4507	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.45** W/kg	보증 최댓값
4508	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.45** W/kg	보증 최댓값
4509	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T B 또는 J 구분 미기재	**1.64** W/kg	보증 최댓값

기타 특성

주파수 별도 표기 없음

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4510	**H100-27** Aperam	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4511	**H100-30** Aperam	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4512	**H105-30** Aperam	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4513	**H110-27** Aperam	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4514	**H110-30** Aperam	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4515	**H120-30** Aperam	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4516	**L080-23** Aperam	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
4517	**L085-23** Aperam	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
4518	**L085-27** Aperam	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
4519	**L090-23** Aperam	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
4520	**L090-27** Aperam	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
4521	**L095-27** Aperam	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
4522	**L100-27** Aperam	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
4523	**R120-27** Aperam	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
4524	**R130-27** Aperam	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
4525	**R130-30** Aperam	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
4526	**R140-30** Aperam	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
4527	**18QG080** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4528	**18QG085** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4529	**18QG095** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4530	**18RK065** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4531	**18RK070** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4532	**18RK075** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
4533	**18RK085** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
4534	**20QG080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4535	**20QG085** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4536	**20QG095** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4537	**20RK070** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4538	**20RK075** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4539	**20RK085** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4540	**23Q110** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
4541	**23QG085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4542	**23QG090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4543	**23QG095** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4544	**23QG100** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4545	**23RK075** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4546	**23RK080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4547	**23RK085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4548	**23RK090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4549	**23RK100** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4550	**27Q120** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
4551	**27QG090** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4552	**27QG095** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4553	**27QG100** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4554	**27QG120** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4555	**27RK085** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4556	**27RK090** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4557	**27RK095** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4558	**27RK100** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4559	**30Q120** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4560	**30Q130** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
4561	**30QG100** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4562	**30QG105** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4563	**30QG120** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4564	**30RK095** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4565	**30RK100** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4566	**30RK105** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4567	**35Q145** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.87** T	대표값
4568	**35Q155** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.86** T	대표값
4569	**35QG135** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4570	**B18HS065** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4571	**B18HS065** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4572	**B18HS065** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4573	**B18HS070** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4574	**B18HS070** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4575	**B18HS070** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4576	**B18HS075** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4577	**B18HS075** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4578	**B18HS075** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4579	**B18P070** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4580	**B18P070** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4581	**B18P070** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4582	**B18P075** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4583	**B18P075** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4584	**B18P075** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4585	**B18P080** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4586	**B18P080** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4587	**B18P080** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4588	**B18P085** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4589	**B18P085** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4590	**B18R055** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4591	**B18R055** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4592	**B18R055** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4593	**B18R060** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4594	**B18R060** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4595	**B18R060** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4596	**B18R065** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4597	**B18R065** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4598	**B18R065** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4599	**B18R070** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4600	**B18R070** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4601	**B18R070** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4602	**B18R075** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4603	**B18R075** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
4604	**B18R075** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4605	**B20HS065** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4606	**B20HS065** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4607	**B20HS065** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4608	**B20HS070** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4609	**B20HS070** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4610	**B20HS070** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4611	**B20HS075** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4612	**B20HS075** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4613	**B20HS075** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4614	**B20HS080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4615	**B20HS080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4616	**B20HS080** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4617	**B20HS085** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4618	**B20HS085** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4619	**B20HS085** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4620	**B20P075** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4621	**B20P075** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4622	**B20P075** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4623	**B20P080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4624	**B20P080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4625	**B20P080** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4626	**B20P085** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4627	**B20P085** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4628	**B20P085** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4629	**B20PD080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4630	**B20PD080** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4631	**B20R060** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4632	**B20R060** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4633	**B20R060** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4634	**B20R065** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4635	**B20R065** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4636	**B20R065** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4637	**B20R070** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4638	**B20R070** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4639	**B20R070** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4640	**B20R075** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4641	**B20R075** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4642	**B20R075** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4643	**B20R080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4644	**B20R080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4645	**B20R080** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4646	**B20R085** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4647	**B20R085** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
4648	**B20RD065** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4649	**B20RD065** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4650	**B20RD070** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4651	**B20RD070** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4652	**B23G110** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
4653	**B23G110** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4654	**B23G110** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4655	**B23HS070** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4656	**B23HS070** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4657	**B23HS070** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4658	**B23HS075** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4659	**B23HS075** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4660	**B23HS075** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4661	**B23HS080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4662	**B23HS080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4663	**B23HS080** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4664	**B23HS085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4665	**B23HS085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4666	**B23HS085** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4667	**B23HS090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4668	**B23HS090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4669	**B23HS090** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4670	**B23P080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4671	**B23P080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4672	**B23P080** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4673	**B23P085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4674	**B23P085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4675	**B23P085** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4676	**B23P090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4677	**B23P090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4678	**B23P090** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4679	**B23P095** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4680	**B23P095** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4681	**B23P095** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4682	**B23P100** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4683	**B23P100** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4684	**B23P100** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4685	**B23PD085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4686	**B23PD085** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4687	**B23PD090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4688	**B23PD090** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4689	**B23R070** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4690	**B23R070** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4691	**B23R070** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4692	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4693	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4694	**B23R075** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4695	**B23R075** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4696	**B23R075** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4697	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4698	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4699	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4700	**B23R080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4701	**B23R080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4702	**B23R080** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4703	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4704	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4705	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4706	**B23R085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4707	**B23R085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4708	**B23R085** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4709	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4710	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4711	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4712	**B23R090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4713	**B23R090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4714	**B23R090** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4715	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4716	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
4717	**B23RD070** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4718	**B23RD070** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4719	**B23RD075** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4720	**B23RD075** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4721	**B23RD075** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4722	**B23RD075** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.97** 무차원	대표값
4723	**B23RD080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4724	**B23RD080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4725	**B23RD080** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4726	**B23RD080** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.97** 무차원	대표값
4727	**B23RD085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4728	**B23RD085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4729	**B23RD085** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4730	**B23RD085** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.97** 무차원	대표값
4731	**B23RD090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4732	**B23RD090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4733	**B23RD090** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4734	**B23RD090** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.97** 무차원	대표값
4735	**B27G120** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
4736	**B27G120** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4737	**B27G120** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4738	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4739	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4740	**B27P085** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4741	**B27P085** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4742	**B27P085** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4743	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4744	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4745	**B27P090** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4746	**B27P090** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4747	**B27P090** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4748	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4749	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4750	**B27P095** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4751	**B27P095** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4752	**B27P095** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4753	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4754	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4755	**B27P100** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4756	**B27P100** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4757	**B27P100** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4758	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4759	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4760	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4761	**B27P110** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4762	**B27P110** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4763	**B27P110** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4764	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4765	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4766	**B27P120** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4767	**B27P120** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4768	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4769	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4770	**B27R080** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4771	**B27R080** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4772	**B27R080** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4773	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4774	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4775	**B27R085** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4776	**B27R085** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4777	**B27R085** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4778	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4779	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4780	**B27R090** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4781	**B27R090** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4782	**B27R090** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4783	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4784	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4785	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4786	**B27R095** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4787	**B27R095** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4788	**B27R095** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4789	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4790	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4791	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
4792	**B30G120** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.86** T	보증 최솟값
4793	**B30G120** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4794	**B30G120** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4795	**B30G130** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4796	**B30G130** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
4797	**B30G130** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4798	**B30P090** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4799	**B30P090** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4800	**B30P090** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4801	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4802	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4803	**B30P095** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4804	**B30P095** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4805	**B30P095** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4806	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4807	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4808	**B30P100** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4809	**B30P100** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4810	**B30P100** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4811	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4812	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4813	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4814	**B30P105** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4815	**B30P105** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4816	**B30P105** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4817	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4818	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4819	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4820	**B30P120** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4821	**B30P120** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4822	**B30P120** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4823	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4824	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4825	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4826	**B30R090** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4827	**B30R090** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4828	**B30R090** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4829	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4830	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4831	**B30R095** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4832	**B30R095** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4833	**B30R095** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4834	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4835	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4836	**B30R100** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4837	**B30R100** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4838	**B30R100** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4839	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4840	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4841	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4842	**B30R105** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4843	**B30R105** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4844	**B30R105** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4845	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4846	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4847	**B35G135** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.86** T	보증 최솟값
4848	**B35G135** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4849	**B35G135** Baosteel	0.35	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4850	**B35G145** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.86** T	보증 최솟값
4851	**B35G145** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4852	**B35G145** Baosteel	0.35	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4853	**B35G155** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
4854	**B35G155** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4855	**B35G155** Baosteel	0.35	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4856	**B35P115** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4857	**B35P115** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4858	**B35P115** Baosteel	0.35	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4859	**B35P125** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4860	**B35P125** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4861	**B35P125** Baosteel	0.35	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4862	**B35P135** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
4863	**B35P135** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4864	**B35P135** Baosteel	0.35	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
4865	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
4866	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
4867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.880** T	보증 최솟값
4868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.917** T	대표값
4869	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.880** T	보증 최솟값
4870	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.916** T	대표값
4871	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.880** T	보증 최솟값
4872	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.918** T	대표값
4873	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.880** T	보증 최솟값
4874	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.918** T	대표값
4875	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.890** T	보증 최솟값
4876	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.920** T	대표값
4877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.880** T	보증 최솟값
4878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.917** T	대표값
4879	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.8** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4880	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.84** T	대표값
4881	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.8** T	보증 최솟값
4882	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.84** T	대표값
4883	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.8** T	보증 최솟값
4884	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.84** T	대표값
4885	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.8** T	보증 최솟값
4886	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.84** T	대표값
4887	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.8** T	보증 최솟값
4888	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.84** T	대표값
4889	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.8** T	보증 최솟값
4890	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.84** T	대표값
4891	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.78** T	보증 최솟값
4892	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.82** T	대표값
4893	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.78** T	보증 최솟값
4894	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	자속 밀도	H = 795.775 A/m	**1.82** T	대표값
4895	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
4896	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4897	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
4898	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4899	**23JG110** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 300 A/m	**1.76** T	대표값
4900	**23JG110** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
4901	**23JG110** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	대표값
4902	**23JG110** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.92** T	대표값
4903	**23JGH090** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 300 A/m	**1.81** T	대표값
4904	**23JGH090** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
4905	**23JGH090** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4906	**23JGH090** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
4907	**23JGH095** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 300 A/m	**1.81** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4908	**23JGH095** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
4909	**23JGH095** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4910	**23JGH095** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
4911	**23JGH100** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 300 A/m	**1.81** T	대표값
4912	**23JGH100** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
4913	**23JGH100** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4914	**23JGH100** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
4915	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 300 A/m	**1.85** T	대표값
4916	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
4917	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
4918	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
4919	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 300 A/m	**1.84** T	대표값
4920	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
4921	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4922	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
4923	**23JGS085** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 300 A/m	**1.89** T	대표값
4924	**23JGS085** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4925	**23JGS085** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.93** T	대표값
4926	**23JGS085** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.97** T	대표값
4927	**23JGS090** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 300 A/m	**1.89** T	대표값
4928	**23JGS090** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4929	**23JGS090** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4930	**23JGS090** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.97** T	대표값
4931	**23JGS095** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 300 A/m	**1.89** T	대표값
4932	**23JGS095** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4933	**23JGS095** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4934	**23JGS095** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.97** T	대표값
4935	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 300 A/m	**1.84** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4936	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
4937	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4938	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
4939	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 300 A/m	**1.83** T	대표값
4940	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
4941	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4942	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
4943	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 300 A/m	**1.82** T	대표값
4944	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
4945	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4946	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
4947	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 300 A/m	**1.89** T	대표값
4948	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4949	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.93** T	대표값
4950	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.97** T	대표값
4951	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 300 A/m	**1.89** T	대표값
4952	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4953	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4954	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.97** T	대표값
4955	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 300 A/m	**1.89** T	대표값
4956	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4957	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
4958	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.97** T	대표값
4959	**27JG120** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 300 A/m	**1.76** T	대표값
4960	**27JG120** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
4961	**27JG120** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	대표값
4962	**27JG120** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.92** T	대표값
4963	**27JG130** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 300 A/m	**1.74** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4964	**27JG130** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
4965	**27JG130** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.84** T	대표값
4966	**27JG130** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.91** T	대표값
4967	**27JGH100** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 300 A/m	**1.81** T	대표값
4968	**27JGH100** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4969	**27JGH100** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4970	**27JGH100** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
4971	**27JGH110** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 300 A/m	**1.81** T	대표값
4972	**27JGH110** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
4973	**27JGH110** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4974	**27JGH110** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
4975	**27JGS090** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 300 A/m	**1.91** T	대표값
4976	**27JGS090** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4977	**27JGS090** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.94** T	대표값
4978	**27JGS090** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.98** T	대표값
4979	**27JGS095** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 300 A/m	**1.90** T	대표값
4980	**27JGS095** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4981	**27JGS095** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.93** T	대표값
4982	**27JGS095** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.98** T	대표값
4983	**27JGS100** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 300 A/m	**1.90** T	대표값
4984	**27JGS100** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4985	**27JGS100** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.93** T	대표값
4986	**27JGS100** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.98** T	대표값
4987	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 300 A/m	**1.84** T	대표값
4988	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
4989	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4990	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
4991	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 300 A/m	**1.84** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
4992	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
4993	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
4994	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
4995	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 300 A/m	**1.90** T	대표값
4996	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
4997	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.93** T	대표값
4998	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.98** T	대표값
4999	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 300 A/m	**1.90** T	대표값
5000	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
5001	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.93** T	대표값
5002	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.98** T	대표값
5003	**30JG120** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 300 A/m	**1.76** T	대표값
5004	**30JG120** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5005	**30JG120** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	대표값
5006	**30JG120** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.92** T	대표값
5007	**30JG130** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 300 A/m	**1.74** T	대표값
5008	**30JG130** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5009	**30JG130** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.84** T	대표값
5010	**30JG130** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.91** T	대표값
5011	**30JG140** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 300 A/m	**1.73** T	대표값
5012	**30JG140** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5013	**30JG140** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.83** T	대표값
5014	**30JG140** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.91** T	대표값
5015	**30JGH105** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 300 A/m	**1.82** T	대표값
5016	**30JGH105** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5017	**30JGH105** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5018	**30JGH105** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5019	**30JGH110** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 300 A/m	**1.82** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5020	**30JGH110** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5021	**30JGH110** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5022	**30JGH110** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5023	**30JGH120** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 300 A/m	**1.82** T	대표값
5024	**30JGH120** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5025	**30JGH120** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5026	**30JGH120** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5027	**30JGS095** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 300 A/m	**1.92** T	대표값
5028	**30JGS095** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
5029	**30JGS095** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.95** T	대표값
5030	**30JGS095** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.98** T	대표값
5031	**30JGS100** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 300 A/m	**1.91** T	대표값
5032	**30JGS100** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
5033	**30JGS100** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.94** T	대표값
5034	**30JGS100** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.98** T	대표값
5035	**30JGS105** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 300 A/m	**1.90** T	대표값
5036	**30JGS105** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
5037	**30JGS105** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.93** T	대표값
5038	**30JGS105** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.98** T	대표값
5039	**35JG135** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 300 A/m	**1.77** T	대표값
5040	**35JG135** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5041	**35JG135** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	대표값
5042	**35JG135** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.91** T	대표값
5043	**35JG145** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 300 A/m	**1.76** T	대표값
5044	**35JG145** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5045	**35JG145** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.84** T	대표값
5046	**35JG145** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.91** T	대표값
5047	**35JG155** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 300 A/m	**1.74** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5048	**35JG155** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5049	**35JG155** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.83** T	대표값
5050	**35JG155** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.90** T	대표값
5051	**35JGH115** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 300 A/m	**1.83** T	대표값
5052	**35JGH115** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5053	**35JGH115** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5054	**35JGH115** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5055	**35JGH125** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 300 A/m	**1.83** T	대표값
5056	**35JGH125** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5057	**35JGH125** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5058	**35JGH125** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5059	**35JGH135** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 300 A/m	**1.83** T	대표값
5060	**35JGH135** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5061	**35JGH135** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5062	**35JGH135** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5063	**35JGS115** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 300 A/m	**1.90** T	대표값
5064	**35JGS115** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
5065	**35JGS115** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.93** T	대표값
5066	**35JGS115** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.98** T	대표값
5067	**35JGS125** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 300 A/m	**1.89** T	대표값
5068	**35JGS125** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
5069	**35JGS125** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5070	**35JGS125** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 2500 A/m	**1.97** T	대표값
5071	**M-0H** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5072	**M-0H** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5073	**M-0H** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5074	**M-0H** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5075	**M-0H** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5076	**M-0H** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5077	**M-1H** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5078	**M-1H** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5079	**M-1H** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5080	**M-1H** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5081	**M-1H** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5082	**M-1H** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5083	**M-2H** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5084	**M-2H** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5085	**M-2H** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5086	**M-2H** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5087	**M-3** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5088	**M-3** JFE Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	대표값
5089	**M-3** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5090	**M-3** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	대표값
5091	**M-3H** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5092	**M-3H** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5093	**M-4** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5094	**M-4** JFE Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.84** T	대표값
5095	**M-4** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5096	**M-4** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	대표값
5097	**M-5** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5098	**M-5** JFE Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.84** T	대표값
5099	**M-5** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5100	**M-5** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.84** T	대표값
5101	**M-6** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5102	**M-6** JFE Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.83** T	대표값
5103	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5104	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5105	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5106	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5107	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5108	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5109	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5110	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5111	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5112	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5113	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5114	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5115	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5116	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5117	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5118	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5119	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5120	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5121	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5122	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5123	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5124	**23Z110** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5125	**23Z110** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5126	**23Z110** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5127	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5128	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5129	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
5130	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5131	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5132	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
5133	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5134	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5135	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
5136	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5137	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5138	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
5139	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5140	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5141	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
5142	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5143	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5144	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5145	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5146	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5147	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5148	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5149	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5150	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5151	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5152	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5153	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5154	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5155	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5156	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5157	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5158	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5159	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5160	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5161	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5162	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5163	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5164	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5165	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
5166	**27Z120** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5167	**27Z120** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5168	**27Z120** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5169	**27Z130** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5170	**27Z130** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5171	**27Z130** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5172	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5173	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5174	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
5175	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5176	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5177	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
5178	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5179	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5180	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
5181	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5182	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5183	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5184	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5185	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5186	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
5187	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5188	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5189	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5190	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5191	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5192	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5193	**30Z120** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5194	**30Z120** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5195	**30Z120** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5196	**30Z130** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5197	**30Z130** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5198	**30Z130** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5199	**30Z140** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5200	**30Z140** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5201	**30Z140** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5202	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5203	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5204	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5205	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5206	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5207	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5208	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5209	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5210	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
5211	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5212	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5213	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
5214	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5215	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5216	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5217	**35Z135** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5218	**35Z135** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5219	**35Z135** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5220	**35Z145** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5221	**35Z145** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5222	**35Z145** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5223	**35Z155** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5224	**35Z155** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5225	**35Z155** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5226	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5227	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5228	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5229	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5230	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5231	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5232	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5233	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5234	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5235	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5236	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5237	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5238	**M-0H** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5239	**M-0H** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5240	**M-0H** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5241	**M-0H** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5242	**M-0H** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5243	**M-0H** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5244	**M-0H** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5245	**M-0H** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5246	**M-0H** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5247	**M-1** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5248	**M-1** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5249	**M-1** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5250	**M-1H** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5251	**M-1H** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5252	**M-1H** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
5253	**M-1H** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5254	**M-1H** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5255	**M-1H** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
5256	**M-1H** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5257	**M-1H** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5258	**M-1H** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
5259	**M-2** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5260	**M-2** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5261	**M-2** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5262	**M-3** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5263	**M-3** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5264	**M-3** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5265	**M-3** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5266	**M-3** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5267	**M-3** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5268	**M-3** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5269	**M-3** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5270	**M-3** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5271	**M-4** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5272	**M-4** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5273	**M-4** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5274	**M-4** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5275	**M-4** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5276	**M-4** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5277	**M-5** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5278	**M-5** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5279	**M-5** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5280	**M-5** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5281	**M-5** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5282	**M-5** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5283	**M-6** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5284	**M-6** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5285	**M-6** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
5286	**M100-23P** NLMK	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5287	**M100-23P** NLMK	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5288	**M100-27P** NLMK	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5289	**M100-27P** NLMK	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5290	**M105-30P** NLMK	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5291	**M105-30P** NLMK	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	대표값
5292	**M110-23S** NLMK	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.78** T	보증 최솟값
5293	**M110-23S** NLMK	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5294	**M110-27P** NLMK	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5295	**M110-27P** NLMK	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	대표값
5296	**M110-30P** NLMK	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5297	**M110-30P** NLMK	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	대표값
5298	**M120-27S** NLMK	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.78** T	보증 최솟값
5299	**M120-27S** NLMK	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.86** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5300	**M120-30S** NLMK	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.78** T	보증 최솟값
5301	**M120-30S** NLMK	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	대표값
5302	**M130-30S** NLMK	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.78** T	보증 최솟값
5303	**M130-30S** NLMK	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.85** T	대표값
5304	**M90-23Pb** NLMK	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5305	**M90-23Pb** NLMK	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5306	**M95-23P** NLMK	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5307	**M95-23P** NLMK	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5308	**M95-27Pb** NLMK	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5309	**M95-27Pb** NLMK	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5310	**NV23S-90L** NLMK	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5311	**T100-23D** NLMK	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.86** T	보증 최솟값
5312	**T100-27D** NLMK	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.86** T	보증 최솟값
5313	**T105-27S** NLMK	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5314	**T105-27S** NLMK	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5315	**T105-30D** NLMK	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5316	**T110-23S** NLMK	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
5317	**T110-27S** NLMK	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.86** T	보증 최솟값
5318	**T111-30S** NLMK	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5319	**T120-27S** NLMK	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.84** T	보증 최솟값
5320	**T120-30S** NLMK	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.86** T	보증 최솟값
5321	**T130-30S** NLMK	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.84** T	보증 최솟값
5322	**T95-23D** NLMK	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5323	**T95-27D** NLMK	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5324	**23PH085** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5325	**23PH085** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5326	**23PH090** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5327	**23PH090** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5328	**23PH095** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5329	**23PH095** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5330	**23PHD080** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5331	**23PHD080** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5332	**23PHD085** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5333	**23PHD085** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5334	**23PHD090** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5335	**23PHD090** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5336	**23PHE080** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5337	**23PHE080** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5338	**23PHE085** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5339	**23PHE085** POSCO	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5340	**27PG130** POSCO	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5341	**27PG130** POSCO	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.84** T	대표값
5342	**27PH095** POSCO	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5343	**27PH095** POSCO	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5344	**27PH100** POSCO	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5345	**27PH100** POSCO	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5346	**27PHD085** POSCO	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5347	**27PHD085** POSCO	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5348	**27PHD090** POSCO	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5349	**27PHD090** POSCO	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5350	**27PHD095** POSCO	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5351	**27PHD095** POSCO	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5352	**30PG120** POSCO	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5353	**30PG120** POSCO	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.85** T	대표값
5354	**30PG130** POSCO	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5355	**30PG130** POSCO	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.84** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5356	**30PH100** POSCO	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5357	**30PH100** POSCO	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5358	**30PH105** POSCO	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5359	**30PH105** POSCO	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5360	**30PHD095** POSCO	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5361	**30PHD095** POSCO	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5362	**30PHD100** POSCO	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5363	**30PHD100** POSCO	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5364	**35PG145** POSCO	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5365	**35PG145** POSCO	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.84** T	대표값
5366	**35PG155** POSCO	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5367	**35PG155** POSCO	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.83** T	대표값
5368	**15SQH085** Shougang	0.15	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5369	**15SQH085** Shougang	0.15	적층률	-	**0.940** 무차원	대표값
5370	**18SQG075** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
5371	**18SQG075** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5372	**18SQG075** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5373	**18SQG075** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5374	**18SQG080** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5375	**18SQG080** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5376	**18SQG080** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5377	**18SQG080** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5378	**18SQG085** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5379	**18SQG085** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5380	**18SQG085** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5381	**18SQG085** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5382	**18SQG090** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5383	**18SQG090** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5384	**18SQG090** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5385	**18SQG090** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5386	**18SQGD060** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5387	**18SQGD060** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5388	**18SQGD060** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5389	**18SQGD060** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5390	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5391	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5392	**18SQGD065** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5393	**18SQGD065** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5394	**18SQGD065** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5395	**18SQGD065** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5396	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5397	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5398	**18SQGD070** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5399	**18SQGD070** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5400	**18SQGD070** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5401	**18SQGD070** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5402	**18SQGD075** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5403	**18SQGD075** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5404	**18SQGD075** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5405	**18SQGD075** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5406	**18SQH085** Shougang	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5407	**18SQH085** Shougang	0.18	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5408	**20SQG075** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
5409	**20SQG075** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5410	**20SQG075** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5411	**20SQG075** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5412	**20SQG080** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
5413	**20SQG080** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5414	**20SQG080** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5415	**20SQG080** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5416	**20SQG085** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5417	**20SQG085** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5418	**20SQG085** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5419	**20SQG085** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5420	**20SQG090** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5421	**20SQG090** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5422	**20SQG090** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5423	**20SQG090** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5424	**20SQG095** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5425	**20SQG095** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5426	**20SQG095** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5427	**20SQG095** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5428	**20SQGD060** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
5429	**20SQGD060** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5430	**20SQGD060** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5431	**20SQGD060** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5432	**20SQGD065** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
5433	**20SQGD065** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5434	**20SQGD065** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5435	**20SQGD065** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5436	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5437	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5438	**20SQGD070** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
5439	**20SQGD070** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5440	**20SQGD070** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5441	**20SQGD070** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5442	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5443	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5444	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5445	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5446	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5447	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5448	**20SQGD075** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5449	**20SQGD075** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5450	**20SQGD075** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5451	**20SQGD075** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5452	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5453	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5454	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5455	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5456	**20SQGD080** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5457	**20SQGD080** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5458	**20SQGD080** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5459	**20SQGD080** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5460	**20SQH085** Shougang	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5461	**20SQH085** Shougang	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5462	**23SQG080** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
5463	**23SQG080** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5464	**23SQG080** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5465	**23SQG080** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5466	**23SQG085** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
5467	**23SQG085** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5468	**23SQG085** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5469	**23SQG085** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5470	**23SQG090** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
5471	**23SQG090** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5472	**23SQG090** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5473	**23SQG090** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5474	**23SQG095** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5475	**23SQG095** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5476	**23SQG095** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5477	**23SQG095** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5478	**23SQG100** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5479	**23SQG100** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5480	**23SQG100** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5481	**23SQG100** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5482	**23SQGD070** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
5483	**23SQGD070** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5484	**23SQGD070** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5485	**23SQGD070** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5486	**23SQGD075** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
5487	**23SQGD075** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5488	**23SQGD075** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5489	**23SQGD075** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5490	**23SQGD080** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
5491	**23SQGD080** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5492	**23SQGD080** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5493	**23SQGD080** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5494	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5495	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5496	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.93** T	대표값
5497	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5498	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5499	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5500	**23SQGD085** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
5501	**23SQGD085** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5502	**23SQGD085** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5503	**23SQGD085** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5504	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5505	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5506	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5507	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5508	**23SQGD090** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5509	**23SQGD090** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5510	**23SQGD090** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
5511	**23SQGD090** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5512	**23SQH090** Shougang	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5513	**23SQH090** Shougang	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	대표값
5514	**27SQG090** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5515	**27SQG090** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5516	**27SQG090** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5517	**27SQG090** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	대표값
5518	**27SQG095** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5519	**27SQG095** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5520	**27SQG095** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5521	**27SQG095** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	대표값
5522	**27SQG100** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5523	**27SQG100** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5524	**27SQG100** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5525	**27SQG100** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	대표값
5526	**27SQG110** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5527	**27SQG110** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5528	**27SQG110** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5529	**27SQG110** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	대표값
5530	**27SQGD080** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5531	**27SQGD080** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5532	**27SQGD080** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5533	**27SQGD080** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	대표값
5534	**27SQGD085** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5535	**27SQGD085** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5536	**27SQGD085** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5537	**27SQGD085** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	대표값
5538	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5539	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	대표값
5540	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5541	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	대표값
5542	**27SQGD090** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5543	**27SQGD090** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5544	**27SQGD090** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5545	**27SQGD090** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	대표값
5546	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5547	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	대표값
5548	**27SQGD095** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5549	**27SQGD095** Shougang	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5550	**27SQGD095** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5551	**27SQGD095** Shougang	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5552	**30SQG095** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5553	**30SQG095** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5554	**30SQG095** Shougang	0.30	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5555	**30SQG095** Shougang	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	대표값
5556	**30SQG100** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5557	**30SQG100** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
5558	**30SQG100** Shougang	0.30	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5559	**30SQG100** Shougang	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	대표값
5560	**30SQG105** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5561	**30SQG105** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5562	**30SQG105** Shougang	0.30	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5563	**30SQG105** Shougang	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	대표값
5564	**30SQG120** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5565	**30SQG120** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5566	**30SQG120** Shougang	0.30	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5567	**30SQG120** Shougang	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	대표값
5568	**30SQGD090** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5569	**30SQGD090** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5570	**30SQGD090** Shougang	0.30	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5571	**30SQGD090** Shougang	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	대표값
5572	**30SQGD095** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5573	**30SQGD095** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5574	**30SQGD095** Shougang	0.30	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5575	**30SQGD095** Shougang	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	대표값
5576	**30SQGD100** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5577	**30SQGD100** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5578	**30SQGD100** Shougang	0.30	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5579	**30SQGD100** Shougang	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5580	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5581	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	대표값
5582	**30SQGD105** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5583	**30SQGD105** Shougang	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5584	**30SQGD105** Shougang	0.30	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
5585	**30SQGD105** Shougang	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	대표값
5586	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5587	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5588	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5589	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	대표값
5590	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5591	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.86** T	대표값
5592	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5593	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	대표값
5594	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5595	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	대표값
5596	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5597	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5598	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5599	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	대표값
5600	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5601	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5602	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5603	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5604	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5605	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	대표값
5606	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5607	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5608	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5609	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5610	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5611	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5612	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5613	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5614	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5615	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
5616	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
5617	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
5618	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5619	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5620	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5621	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5622	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
5623	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5624	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5625	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5626	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5627	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
5628	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5629	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
5630	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
5631	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
5632	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
5633	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5634	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
5635	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5636	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5637	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
5638	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
5639	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5640	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5641	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5642	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5643	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5644	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5645	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5646	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5647	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5648	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5649	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5650	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5651	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5652	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
5653	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5654	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5655	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5656	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
5657	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5658	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5659	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5660	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5661	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
5662	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값

제조사 출처와 시험 조건

표와 행 번호를 사용해 원문 시험 조건을 확인하세요.

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

개정 정보 Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) 공식 문서

PDF 28페이지 · **데이터 행 18-23, 32-37, 44-53, 64-73, 82-91, 98-103, 2374-2379, 2388-2393, 2400-2409, 2420-2429, 2438-2447, 2454-2459**

출처 페이지 및 시험 방법 Table D.5 · GB/T 3655(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

과거 자료에 수록된 강종입니다. 주문 전 공급 가능 여부를 확인하세요.

PDF 29페이지 · **데이터 행 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 2380, 2382, 2384, 2386, 2394, 2396, 2398**

출처 페이지 및 시험 방법 Table D.5 · GB/T 13789(단판 시험)

시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

과거 자료에 수록된 강종입니다. 주문 전 공급 가능 여부를 확인하세요.

PDF 29페이지 · **데이터 행 25, 27, 29, 31, 39, 41, 43, 2381, 2383, 2385, 2387, 2395, 2397, 2399**

출처 페이지 및 시험 방법 Table D.5 · GB/T 13789(단판 시험)

시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

과거 자료에 수록된 강종입니다. 주문 전 공급 가능 여부를 확인하세요.

PDF 29페이지 · **데이터 행 54-63, 74-81, 92-97, 2410-2419, 2430-2437, 2448-2453**

출처 페이지 및 시험 방법 Table D.5 · GB/T 13789(단판 시험)

시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

과거 자료에 수록된 강종입니다. 주문 전 공급 가능 여부를 확인하세요.

PDF 12페이지 · **데이터 행 104, 106, 108**

출처 페이지 및 시험 방법 Table 6 · GB/T 3655(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 27페이지 · **데이터 행 105, 107, 109, 145, 147, 150, 153, 156, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559**

출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 3655(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 10페이지 · **데이터 행 110, 114, 118, 122, 157, 161, 165, 2460, 2464, 2468, 2472, 2500, 2504, 2508**

출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 3655(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 26페이지 · **데이터 행 111, 113, 115, 117, 119, 121, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 198, 200, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 306, 308, 312, 314, 319, 321, 326, 328, 333, 335, 343, 345, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 404, 406, 411, 413, 421, 423, 431, 433, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2541, 2543, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2639, 2641, 2645, 2647, 2651, 2653, 2657, 2659, 2663, 2665, 2671, 2673, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2723, 2725, 2729, 2731, 2737, 2739, 2745, 2747, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799, 2801**

출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 3655(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 10페이지 · 데이터 행 112, 116, 120, 123, 159, 163, 167, 2462, 2466, 2470, 2473, 2502, 2506, 2510
출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 11페이지 · 데이터 행 124, 128, 132, 136, 140, 2474, 2478, 2482, 2486, 2490
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 26페이지 · 데이터 행 125, 129, 133, 137, 141, 172, 176, 180, 184, 188, 2475, 2479, 2483, 2487, 2491, 2515, 2519, 2523, 2527, 2531
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

PDF 11페이지 · 데이터 행 126, 130, 134, 138, 142, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 26페이지 · 데이터 행 127, 131, 135, 139, 143, 174, 178, 182, 186, 190, 2477, 2481, 2485, 2489, 2493, 2517, 2521, 2525, 2529, 2533
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 13페이지 · 데이터 행 144, 146, 149, 152, 155, 201, 205, 209, 213, 217, 2495, 2497, 2499, 2546, 2550, 2554, 2558
출처 페이지 및 시험 방법 Table 6 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 13페이지 · 데이터 행 148, 151, 154, 203, 207, 211, 215, 2494, 2496, 2498, 2544, 2548, 2552, 2556
출처 페이지 및 시험 방법 Table 6 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 14페이지 · 데이터 행 169, 239, 241, 2512, 2580, 2582
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 14페이지 · 데이터 행 170, 240, 242, 2513, 2581, 2583
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 12페이지 · 데이터 행 171, 175, 179, 183, 187, 191, 2514, 2518, 2522, 2526, 2530, 2534
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 12페이지 · 데이터 행 173, 177, 181, 185, 189, 192, 2516, 2520, 2524, 2528, 2532, 2535
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 14페이지 · 데이터 행 193, 195, 2536, 2538
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the

same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 14페이지 · 데이터 행 194, 196, 2537, 2539
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 10페이지 · 데이터 행 197, 305, 388, 392, 471, 475, 479, 2540, 2638, 2708, 2712, 2778, 2782, 2786
출처 페이지 및 시험 방법 Table 3 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 10페이지 · 데이터 행 199, 307, 390, 394, 473, 477, 481, 2542, 2640, 2710, 2714, 2780, 2784, 2788
출처 페이지 및 시험 방법 Table 3 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 11페이지 · 데이터 행 219, 223, 227, 231, 235, 311, 318, 325, 332, 342, 349, 396, 403, 410, 420, 430, 483, 487, 491, 2560, 2564, 2568, 2572, 2576, 2644, 2650, 2656, 2662, 2670, 2676, 2716, 2722, 2728, 2736, 2744, 2790, 2794, 2798
출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 11페이지 · 데이터 행 221, 225, 229, 233, 237, 313, 320, 327, 334, 344, 350, 398, 405, 412, 422, 432, 485, 489, 493, 2562, 2566, 2570, 2574, 2578, 2646, 2652, 2658, 2664, 2672, 2677, 2718, 2724, 2730, 2738, 2746, 2792, 2796, 2800
출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 12페이지 · 데이터 행 243, 250, 260, 270, 280, 354, 361, 368, 378, 440, 447, 454, 464, 2584, 2590, 2598, 2606, 2614, 2680, 2686, 2692, 2700, 2752, 2758, 2764, 2772
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 27페이지 · 데이터 행 244, 246, 251, 253, 261, 263, 271, 273, 281, 283, 355, 357, 362, 364, 369, 371, 379, 381, 441, 443, 448, 450, 455, 457, 465, 467, 2585, 2587, 2591, 2593, 2599, 2601, 2607, 2609, 2615, 2617, 2681, 2683, 2687, 2689, 2693, 2695, 2701, 2703, 2753, 2755, 2759, 2761, 2765, 2767, 2773, 2775
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 12페이지 · 데이터 행 245, 252, 262, 272, 282, 356, 363, 370, 380, 442, 449, 456, 466, 2586, 2592, 2600, 2608, 2616, 2682, 2688, 2694, 2702, 2754, 2760, 2766, 2774
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 13페이지 · 데이터 행 247, 254, 264, 274, 284, 2588, 2594, 2602, 2610, 2618
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 13페이지 · 데이터 행 248, 256, 266, 276, 285, 2589, 2596, 2604, 2612, 2619
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 13페이지 · 데이터 행 249, 258, 268, 278, 286, 317, 324, 331, 340, 348, 353, 402, 409, 418, 428, 438
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · IEC/TR 62581-2010
시험 조건 설명(영어) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF 27페이지 · 데이터 행 255, 257, 265, 267, 275, 277, 373, 375, 383, 385, 459, 461, 2595, 2597, 2603, 2605, 2611, 2613, 2697, 2699, 2705, 2707, 2769, 2771
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.2 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 27페이지 · 데이터 행 259, 269, 279, 341, 377, 387, 419, 429, 439, 463
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.2 · IEC/TR 62581-2010
시험 조건 설명(영어) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF 14페이지 · 데이터 행 287, 289, 293, 297, 301, 2620, 2622, 2626, 2630, 2634
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 14페이지 · 데이터 행 288, 291, 295, 299, 303, 2621, 2624, 2628, 2632, 2636
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 28페이지 · 데이터 행 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.3 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 14페이지 · 데이터 행 309, 2642
출처 페이지 및 시험 방법 Table 8 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 14페이지 · 데이터 행 310, 2643
출처 페이지 및 시험 방법 Table 8 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 13페이지 · 데이터 행 315, 322, 329, 336, 346, 351, 400, 407, 414, 424, 434, 2648, 2654, 2660, 2666, 2674, 2678, 2720, 2726, 2732, 2740, 2748
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 13페이지 · 데이터 행 316, 323, 330, 338, 347, 352, 401, 408, 416, 426, 436, 2649, 2655, 2661, 2668, 2675, 2679, 2721, 2727, 2734, 2742, 2750
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 27페이지 · 데이터 행 337, 339, 415, 417, 425, 427, 435, 437, 2667, 2669, 2733, 2735, 2741, 2743, 2749, 2751
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.2 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 14페이지 · 데이터 행 358, 365, 372, 382, 444, 451, 458, 468, 2684, 2690, 2696, 2704, 2756, 2762, 2768, 2776
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 13789(단판 시험)

시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 14페이지 · **데이터 행 359, 366, 374, 384, 445, 452, 460, 469, 2685, 2691, 2698, 2706, 2757, 2763, 2770, 2777**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 14페이지 · **데이터 행 360, 367, 376, 386, 446, 453, 462, 470**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · IEC/TR 62581-2010
시험 조건 설명(영어) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF 28페이지 · **데이터 행 4527-4529, 4534-4536, 4540-4544, 4550-4554, 4559-4563, 4567-4569**
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.5 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.
과거 자료에 수록된 강종입니다. 주문 전 공급 가능 여부를 확인하세요.

PDF 29페이지 · **데이터 행 4530-4533, 4537-4539, 4545-4549, 4555-4558, 4564-4566**
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.
과거 자료에 수록된 강종입니다. 주문 전 공급 가능 여부를 확인하세요.

PDF 12페이지 · **데이터 행 4570, 4573, 4576**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 6 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 27페이지 · **데이터 행 4571, 4574, 4577, 4606, 4609, 4612, 4615, 4618, 4656, 4659, 4662, 4665, 4668**
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 12페이지 · **데이터 행 4572, 4575, 4578**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 6 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 10페이지 · **데이터 행 4579, 4582, 4585, 4588, 4620, 4623, 4626**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 26페이지 · **데이터 행 4580, 4583, 4586, 4621, 4624, 4627, 4653, 4671, 4674, 4677, 4680, 4683, 4736, 4741, 4746, 4751, 4756, 4762, 4793, 4796, 4799, 4804, 4809, 4815, 4821, 4848, 4851, 4854, 4857, 4860, 4863**
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 10페이지 · **데이터 행 4581, 4584, 4587, 4589, 4622, 4625, 4628**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 11페이지 · **데이터 행 4590, 4593, 4596, 4599, 4602**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)

시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 26페이지 · 데이터 행 4591, 4594, 4597, 4600, 4603, 4632, 4635, 4638, 4641, 4644
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 11페이지 · 데이터 행 4592, 4595, 4598, 4601, 4604
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 13페이지 · 데이터 행 4605, 4608, 4611, 4614, 4617, 4655, 4658, 4661, 4664, 4667
출처 페이지 및 시험 방법 Table 6 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 13페이지 · 데이터 행 4607, 4610, 4613, 4616, 4619, 4657, 4660, 4663, 4666, 4669
출처 페이지 및 시험 방법 Table 6 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 14페이지 · 데이터 행 4629, 4685, 4687
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 14페이지 · 데이터 행 4630, 4649, 4651, 4686, 4688, 4718, 4721, 4725, 4729, 4733
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 12페이지 · 데이터 행 4631, 4634, 4637, 4640, 4643, 4646, 4689, 4694, 4700, 4706, 4712, 4770, 4775, 4780, 4786, 4826, 4831, 4836, 4842
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 12페이지 · 데이터 행 4633, 4636, 4639, 4642, 4645, 4647, 4691, 4696, 4702, 4708, 4714, 4772, 4777, 4782, 4788, 4828, 4833, 4838, 4844
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 14페이지 · 데이터 행 4648, 4650, 4717, 4719, 4723, 4727, 4731
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 10페이지 · 데이터 행 4652, 4735, 4792, 4795, 4847, 4850, 4853
출처 페이지 및 시험 방법 Table 3 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 10페이지 · 데이터 행 4654, 4737, 4794, 4797, 4849, 4852, 4855
출처 페이지 및 시험 방법 Table 3 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 11페이지 · 데이터 행 4670, 4673, 4676, 4679, 4682, 4740, 4745, 4750, 4755, 4761, 4766, 4798, 4803, 4808, 4814, 4820, 4856, 4859, 4862
출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 11페이지 · 데이터 행 4672, 4675, 4678, 4681, 4684, 4742, 4747, 4752, 4757, 4763, 4767, 4800, 4805, 4810, 4816, 4822, 4858, 4861, 4864
출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 27페이지 · 데이터 행 4690, 4695, 4701, 4707, 4713, 4771, 4776, 4781, 4787, 4827, 4832, 4837, 4843
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 13페이지 · 데이터 행 4692, 4697, 4703, 4709, 4715
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 13페이지 · 데이터 행 4693, 4699, 4705, 4711, 4716, 4744, 4749, 4754, 4760, 4765, 4769, 4802, 4807, 4813, 4819, 4825
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 27페이지 · 데이터 행 4698, 4704, 4710, 4784, 4790, 4840
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.2 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 28페이지 · 데이터 행 4720, 4724, 4728, 4732
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.3 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 28페이지 · 데이터 행 4722, 4726, 4730, 4734
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.3 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 14페이지 · 데이터 행 4738
출처 페이지 및 시험 방법 Table 8 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 14페이지 · 데이터 행 4739
출처 페이지 및 시험 방법 Table 8 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 13페이지 · 데이터 행 4743, 4748, 4753, 4758, 4764, 4768, 4801, 4806, 4811, 4817, 4823
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 27페이지 · 데이터 행 4759, 4812, 4818, 4824
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.2 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 14페이지 · 데이터 행 4773, 4778, 4783, 4789, 4829, 4834, 4839, 4845
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 14페이지 · 데이터 행 4774, 4779, 4785, 4791, 4830, 4835, 4841, 4846
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Shougang

Shougang Cold Rolled Grain-Oriented Electrical Steel Product Manual
개정 정보 2025 catalogue (official catalogue label; PDF dated 2025-07-23) 공식 문서

PDF 9페이지 · 데이터 행 2062, 2092, 2136, 2178, 4271, 4293, 4327, 4359
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 8 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF 9페이지 · 데이터 행 2063, 2093, 2137, 2179
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 8 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF 8페이지 · 데이터 행 2064, 2067, 2070, 2073, 2094, 2097, 2100, 2103, 2106, 2138, 2141, 2144, 2147, 2150, 2180, 2183, 2186, 2189, 2210, 2213, 2216, 2219, 4273, 4275, 4277, 4279, 4295, 4297, 4299, 4301, 4303, 4329, 4331, 4333, 4335, 4337, 4361, 4363, 4365, 4367, 4383, 4385, 4387, 4389
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 1 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF 7페이지 · 데이터 행 2065, 2068, 2071, 2074, 2095, 2098, 2101, 2104, 2107, 2139, 2142, 2145, 2148, 2151, 2181, 2184, 2187, 2190, 2211, 2214, 2217, 2220
출처 페이지 및 시험 방법 §2.4 Table 1 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF 8페이지 · 데이터 행 2066, 2069, 2072, 2075, 2096, 2099, 2102, 2105, 2108, 2140, 2143, 2146, 2149, 2152, 2182, 2185, 2188, 2191, 2212, 2215, 2218, 2221
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 1 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF 8페이지 · 데이터 행 2076, 2081, 2086, 2089, 2109, 2112, 2117, 2126, 2133, 2153, 2156, 2159, 2168, 2175, 2192, 2195, 2202, 2207, 2222, 2225, 2228, 2233, 4281, 4285, 4289, 4291, 4305, 4307, 4311, 4319, 4325, 4339, 4341, 4343, 4351, 4357, 4369, 4371, 4377, 4381, 4391, 4393, 4395, 4399
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 2 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF 7페이지 · 데이터 행 2077, 2082, 2087, 2090, 2110, 2113, 2118, 2127, 2134, 2154, 2157, 2160, 2169, 2176, 2193, 2196, 2203, 2208, 2223, 2226, 2229, 2234
출처 페이지 및 시험 방법 §2.4 Table 2 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF 8페이지 · 데이터 행 2078, 2083, 2088, 2091, 2111, 2114, 2119, 2128, 2135, 2155, 2158, 2161, 2170, 2177, 2194, 2197, 2204, 2209, 2224, 2227, 2230, 2235
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 2 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF 9페이지 · 데이터 행 2079, 2084, 2115, 2122, 2129, 2164, 2171, 2200, 2205, 2231, 4283, 4287, 4309, 4315, 4321, 4347, 4353, 4375, 4379, 4397

출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 3 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF 9페이지 · 데이터 행 2080, 2085, 2116, 2123, 2130, 2165, 2172, 2201, 2206, 2232
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 3 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF 9페이지 · 데이터 행 2120, 2162, 2198, 4313, 4345, 4373
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 7 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF 9페이지 · 데이터 행 2121, 2163, 2199
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 7 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF 9페이지 · 데이터 행 2124, 2131, 2166, 2173, 4317, 4323, 4349, 4355
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 4 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF 9페이지 · 데이터 행 2125, 2132, 2167, 2174
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 4 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF 9페이지 · 데이터 행 4272, 4294, 4328, 4360
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 8 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF 8페이지 · 데이터 행 4274, 4276, 4278, 4280, 4296, 4298, 4300, 4302, 4304, 4330, 4332, 4334, 4336, 4338, 4362, 4364, 4366, 4368, 4384, 4386, 4388, 4390
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 1 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF 8페이지 · 데이터 행 4282, 4286, 4290, 4292, 4306, 4308, 4312, 4320, 4326, 4340, 4342, 4344, 4352, 4358, 4370, 4372, 4378, 4382, 4392, 4394, 4396, 4400
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 2 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF 9페이지 · 데이터 행 4284, 4288, 4310, 4316, 4322, 4348, 4354, 4376, 4380, 4398
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 3 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF 9페이지 · 데이터 행 4314, 4346, 4374
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 7 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF 9페이지 · 데이터 행 4318, 4324, 4350, 4356
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 4 · 인용한 제조사 표에 미기재

시험 조건 설명(영어) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF 9페이지 · **데이터 행 5368, 5406, 5460, 5512**
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 8 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF 9페이지 · **데이터 행 5369, 5407, 5461, 5513**
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 8 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF 7페이지 · **데이터 행 5370, 5374, 5378, 5382, 5408, 5412, 5416, 5420, 5424, 5462, 5466, 5470, 5474, 5478, 5514, 5518, 5522, 5526, 5552, 5556, 5560, 5564**
출처 페이지 및 시험 방법 §2.4 Table 1 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF 8페이지 · **데이터 행 5371, 5375, 5379, 5383, 5409, 5413, 5417, 5421, 5425, 5463, 5467, 5471, 5475, 5479, 5515, 5519, 5523, 5527, 5553, 5557, 5561, 5565**
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 1 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF 7페이지 · **데이터 행 5372, 5376, 5380, 5384, 5410, 5414, 5418, 5422, 5426, 5464, 5468, 5472, 5476, 5480, 5516, 5520, 5524, 5528, 5554, 5558, 5562, 5566**
출처 페이지 및 시험 방법 §2.4 Table 1 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF 8페이지 · **데이터 행 5373, 5377, 5381, 5385, 5411, 5415, 5419, 5423, 5427, 5465, 5469, 5473, 5477, 5481, 5517, 5521, 5525, 5529, 5555, 5559, 5563, 5567**
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 1 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF 7페이지 · **데이터 행 5386, 5392, 5398, 5402, 5428, 5432, 5438, 5448, 5456, 5482, 5486, 5490, 5500, 5508, 5530, 5534, 5542, 5548, 5568, 5572, 5576, 5582**
출처 페이지 및 시험 방법 §2.4 Table 2 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF 8페이지 · **데이터 행 5387, 5393, 5399, 5403, 5429, 5433, 5439, 5449, 5457, 5483, 5487, 5491, 5501, 5509, 5531, 5535, 5543, 5549, 5569, 5573, 5577, 5583**
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 2 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF 7페이지 · **데이터 행 5388, 5394, 5400, 5404, 5430, 5434, 5440, 5450, 5458, 5484, 5488, 5492, 5502, 5510, 5532, 5536, 5544, 5550, 5570, 5574, 5578, 5584**
출처 페이지 및 시험 방법 §2.4 Table 2 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF 8페이지 · **데이터 행 5389, 5395, 5401, 5405, 5431, 5435, 5441, 5451, 5459, 5485, 5489, 5493, 5503, 5511, 5533, 5537, 5545, 5551, 5571, 5575, 5579, 5585**
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 2 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF 9페이지 · **데이터 행 5390, 5396, 5436, 5444, 5452, 5496, 5504, 5540, 5546, 5580**
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 3 · 인용한 제조사 표에 미기재

시험 조건 설명(영어) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF 9페이지 · 데이터 행 5391, 5397, 5437, 5445, 5453, 5497, 5505, 5541, 5547, 5581
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 3 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF 9페이지 · 데이터 행 5442, 5494, 5538
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 7 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF 9페이지 · 데이터 행 5443, 5495, 5539
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 7 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF 9페이지 · 데이터 행 5446, 5454, 5498, 5506
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 4 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF 9페이지 · 데이터 행 5447, 5455, 5499, 5507
출처 페이지 및 시험 방법 §2.5 Table 4 · 인용한 제조사 표에 미기재
시험 조건 설명(영어) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets
개정 정보 D003jec_04_202407f 공식 문서

PDF 10페이지 · 데이터 행 1775, 1777-1778, 1780-1781, 1783, 1799, 1801-1802, 1804-1805, 1807-1808, 1810-1811, 1813, 1844, 1846-1847, 1849-1850, 1852, 4083-4088, 4099-4108, 4129-4134, 5104-5105, 5107-5108, 5110-5111, 5128-5129, 5131-5132, 5134-5135, 5137-5138, 5140-5141, 5173-5174, 5176-5177, 5179-5180
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF 9페이지 · 데이터 행 1776, 1779, 1782, 1800, 1803, 1806, 1809, 1812, 1845, 1848, 1851, 5103, 5106, 5109, 5127, 5130, 5133, 5136, 5139, 5172, 5175, 5178
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Grade and Specification · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF 10페이지 · 데이터 행 1784, 1786-1787, 1789, 1814, 1816-1817, 1819-1820, 1822-1823, 1825, 4089-4092, 4109-4116, 5113-5114, 5116-5117, 5143-5144, 5146-5147, 5149-5150, 5152-5153
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 9페이지 · 데이터 행 1785, 1788, 1815, 1818, 1821, 1824, 5112, 5115, 5142, 5145, 5148, 5151
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Grade and Specification · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 6페이지 · 데이터 행 1790, 1792-1793, 1795, 1826, 1828-1829, 1831-1832, 1834-1835, 1837, 1853, 1855-1856, 1858-1859, 1861-1862, 1864, 1874, 1876-1877, 1879-1880, 1882-1883, 1885-1886, 1888, 1898, 1900-1901, 1903-1904, 1906-1907, 1909, 4093-4096, 4117-4124, 4135-4142, 4149-4158, 4165-4172, 5119-5120, 5122-5123, 5155-5156, 5158-5159, 5161-5162, 5164-5165, 5182-5183, 5185-5186, 5188-5189, 5191-5192, 5203-5204, 5206-5207, 5209-5210, 5212-5213, 5215-5216, 5227-5228, 5230-5231, 5233-5234, 5236-5237
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B, Typical · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 5페이지 · 데이터 행 1791, 1794, 1827, 1830, 1833, 1836, 1854, 1857, 1860, 1863, 1875, 1878, 1881, 1884, 1887, 1899, 1902, 1905, 1908, 5118, 5121, 5154, 5157, 5160, 5163, 5181, 5184, 5187, 5190, 5202, 5205, 5208, 5211, 5214, 5226, 5229, 5232, 5235

출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B, Grade and Specification · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 6페이지 · **데이터 행 1796, 1798, 1838, 1840-1841, 1843, 1865, 1867-1868, 1870-1871, 1873, 1889, 1891-1892, 1894-1895, 1897, 4097-4098, 4125-4128, 4143-4148, 4159-4164, 5125-5126, 5167-5168, 5170-5171, 5194-5195, 5197-5198, 5200-5201, 5218-5219, 5221-5222, 5224-5225**
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE, Typical · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 5페이지 · **데이터 행 1797, 1839, 1842, 1866, 1869, 1872, 1890, 1893, 1896, 5124, 5166, 5169, 5193, 5196, 5199, 5217, 5220, 5223**
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE, Grade and Specification · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 8페이지 · **데이터 행 1910, 1912-1913, 1915-1916, 1918, 1922, 1924-1925, 1927-1928, 1930, 4173-4178, 4181-4186, 5239-5240, 5242-5243, 5245-5246, 5251-5252, 5254-5255, 5257-5258**
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 7페이지 · **데이터 행 1911, 1914, 1917, 1923, 1926, 1929, 5238, 5241, 5244, 5250, 5253, 5256**
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B AISI, Grade and Specification · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 7페이지 · **데이터 행 1919, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 5247, 5259, 5262, 5265, 5268, 5271, 5274, 5277, 5280, 5283**
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE AISI, Grade and Specification · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 8페이지 · **데이터 행 1920-1921, 1932-1933, 1935-1936, 1938-1939, 1941-1942, 1944-1945, 1947-1948, 1950-1951, 1953-1954, 1956-1957, 4179-4180, 4187-4204, 5248-5249, 5260-5261, 5263-5264, 5266-5267, 5269-5270, 5272-5273, 5275-5276, 5278-5279, 5281-5282, 5284-5285**
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE AISI, Typical · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets
개정 정보 Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR 공식 문서

PDF 8페이지 · **데이터 행 1582, 1584, 1627, 1629-1630, 1632, 1660, 1662-1663, 1665-1666, 1668, 1687, 1689-1690, 1692-1693, 1695, 3890, 3892, 3935, 3937-3938, 3940, 3968, 3970-3971, 3973-3974, 3976, 3995, 3997-3998, 4000-4001, 4003, 4899, 4901-4902, 4959, 4961-4963, 4965-4966, 5003, 5005-5007, 5009-5011, 5013-5014, 5039, 5041-5043, 5045-5047, 5049-5050**
출처 페이지 및 시험 방법 JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 6페이지 · **데이터 행 1583, 1628, 1631, 1661, 1664, 1667, 1688, 1691, 1694, 3891, 3936, 3939, 3969, 3972, 3975, 3996, 3999, 4002, 4900, 4960, 4964, 5004, 5008, 5012, 5040, 5044, 5048**
출처 페이지 및 시험 방법 JG CORE: Grades and Specifications · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 8페이지 · **데이터 행 1585, 1587-1588, 1590-1591, 1593, 1633, 1635-1636, 1638, 1669, 1671-1672, 1674-1675, 1677, 1696, 1698-1699, 1701-1702, 1704, 3893, 3895-3896, 3898-3899, 3901, 3941, 3943-3944, 3946, 3977, 3979-3980, 3982-3983, 3985, 4004, 4007, 4009-4010, 4012, 4903, 4905-4907, 4909-4911, 4913-4914, 4967, 4969-4971, 4973-4974, 5015, 5017-5019, 5021-5023, 5025-5026, 5051, 5053-5055, 5057-5059, 5061-5062**
출처 페이지 및 시험 방법 JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 6페이지 · **데이터 행 1586, 1589, 1592, 1634, 1637, 1670, 1673, 1676, 1697, 1700, 1703, 3894, 3897, 3900, 3942, 3945, 3978, 3981, 3984, 4008, 4011, 4904, 4908, 4912, 4968, 4972, 5016, 5020, 5024, 5052, 5056, 5060**
출처 페이지 및 시험 방법 JGH CORE: Grades and Specifications · 시험 조건은 출처 참조

시험 조건 설명(영어) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 8페이지 · 데이터 행 1594, 1596-1597, 1599, 3902, 3904-3905, 3907, 4915, 4917-4919, 4921-4922
출처 페이지 및 시험 방법 JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF 6페이지 · 데이터 행 1595, 1598, 3903, 3906, 4916, 4920
출처 페이지 및 시험 방법 JGHE CORE: Grades and Specifications · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF 9페이지 · 데이터 행 1600, 1602-1603, 1605-1606, 1608, 1639, 1641-1642, 1644-1645, 1647, 1678, 1680-1681, 1683-1684, 1686, 1705, 1707-1708, 1710, 3908, 3910-3911, 3913-3914, 3916, 3947, 3949-3950, 3952-3953, 3955, 3986, 3988-3989, 3991-3992, 3994, 4013, 4015-4016, 4018, 4923, 4925-4927, 4929-4931, 4933-4934, 4975, 4977-4979, 4981-4983, 4985-4986, 5027, 5029-5031, 5033-5035, 5037-5038, 5063, 5065-5067, 5069-5070
출처 페이지 및 시험 방법 JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 7페이지 · 데이터 행 1601, 1604, 1607, 1640, 1643, 1646, 1679, 1682, 1685, 1706, 1709, 3909, 3912, 3915, 3948, 3951, 3954, 3987, 3990, 3993, 4014, 4017, 4924, 4928, 4932, 4976, 4980, 4984, 5028, 5032, 5036, 5064, 5068
출처 페이지 및 시험 방법 JGS CORE: Grades and Specifications · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 9페이지 · 데이터 행 1609, 1611-1612, 1614-1615, 1617, 1648, 1650-1651, 1653, 3917, 3919-3920, 3922-3923, 3925, 3956, 3958-3959, 3961, 4935, 4937-4939, 4941-4943, 4945-4946, 4987, 4989-4991, 4993-4994
출처 페이지 및 시험 방법 JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 7페이지 · 데이터 행 1610, 1613, 1616, 1649, 1652, 3918, 3921, 3924, 3957, 3960, 4936, 4940, 4944, 4988, 4992
출처 페이지 및 시험 방법 JGSD CORE: Grades and Specifications · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 9페이지 · 데이터 행 1618, 1620-1621, 1623-1624, 1626, 1654, 1656-1657, 1659, 3926, 3928-3929, 3931-3932, 3934, 3962, 3964-3965, 3967, 4947, 4949-4951, 4953-4955, 4957-4958, 4995, 4997-4999, 5001-5002
출처 페이지 및 시험 방법 JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF 7페이지 · 데이터 행 1619, 1622, 1625, 1655, 1658, 3927, 3930, 3933, 3963, 3966, 4948, 4952, 4956, 4996, 5000
출처 페이지 및 시험 방법 JGSE CORE: Grades and Specifications · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF 10페이지 · 데이터 행 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 4019, 4021, 4023, 4025, 4027, 4029, 4031, 4033, 4035, 4037, 4039, 4043, 4045, 4047, 4049, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061, 4063, 4065, 4067, 4069, 4071, 4073, 4075, 4077, 4079, 4081, 5071, 5073, 5075, 5077, 5079, 5081, 5083, 5085, 5087, 5089, 5091, 5093, 5095, 5097, 5099, 5101
출처 페이지 및 시험 방법 AISI: Grades and Specifications · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF 11페이지 · 데이터 행 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 4020, 4022, 4024, 4026, 4028, 4030, 4032, 4034, 4036, 4038, 4040, 4044, 4046, 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060, 4062, 4064, 4066, 4068, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082, 5072,

5074, 5076, 5078, 5080, 5082, 5084, 5086, 5088, 5090, 5092, 5094, 5096, 5098, 5100, 5102
출처 페이지 및 시험 방법 AISI: Typical Magnetic Properties · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF 6페이지 · **데이터 행 4005**
출처 페이지 및 시험 방법 JGH CORE: Grades and Specifications · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF 8페이지 · **데이터 행 4006**
출처 페이지 및 시험 방법 JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF 10페이지 · **데이터 행 4041**
출처 페이지 및 시험 방법 AISI: Grades and Specifications · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF 11페이지 · **데이터 행 4042**
출처 페이지 및 시험 방법 AISI: Typical Magnetic Properties · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

POSCO

Electrical Steel: Grain-Oriented (English GO Catalog)
개정 정보 2022 catalog; no additional revision stated 공식 문서

PDF 7페이지 · **데이터 행 1996, 1998-1999, 2001-2002, 2004, 2023, 2025-2026, 2028, 2044, 2046-2047, 2049, 4205, 4207-4208, 4210-4211, 4213, 4232, 4234-4235, 4237, 4253, 4255-4256, 4258, 5325, 5327, 5329, 5343, 5345, 5357, 5359**
출처 페이지 및 시험 방법 PH-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF 7페이지 · **데이터 행 1997, 2000, 2003, 2024, 2027, 2045, 2048, 4206, 4209, 4212, 4233, 4236, 4254, 4257, 5324, 5326, 5328, 5342, 5344, 5356, 5358**
출처 페이지 및 시험 방법 PH-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF 8페이지 · **데이터 행 2005, 2007-2008, 2010-2011, 2013, 2029, 2031-2032, 2034-2035, 2037, 2050, 2052-2053, 2055, 4214, 4216-4217, 4219-4220, 4222, 4238, 4240-4241, 4243-4244, 4246, 4259, 4261-4262, 4264, 5331, 5333, 5335, 5347, 5349, 5351, 5361, 5363**
출처 페이지 및 시험 방법 PHD-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF 8페이지 · **데이터 행 2006, 2009, 2012, 2030, 2033, 2036, 2051, 2054, 4215, 4218, 4221, 4239, 4242, 4245, 4260, 4263, 5330, 5332, 5334, 5346, 5348, 5350, 5360, 5362**
출처 페이지 및 시험 방법 PHD-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF 9페이지 · **데이터 행 2014, 2016-2017, 2019, 4223, 4225-4226, 4228, 5337, 5339**
출처 페이지 및 시험 방법 PHE-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF 9페이지 · 데이터 행 2015, 2018, 4224, 4227, 5336, 5338
출처 페이지 및 시험 방법 PHE-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF 6페이지 · 데이터 행 2020, 2022, 2038, 2040–2041, 2043, 2056, 2058–2059, 2061, 4229, 4231, 4247, 4249–4250, 4252, 4265, 4267–4268, 4270, 5341, 5353, 5355, 5365, 5367
출처 페이지 및 시험 방법 PG-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF 6페이지 · 데이터 행 2021, 2039, 2042, 2057, 2060, 4230, 4248, 4251, 4266, 4269, 5340, 5352, 5354, 5364, 5366
출처 페이지 및 시험 방법 PG-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency
개정 정보 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) 공식 문서

PDF 11페이지 · 데이터 행 1, 2357, 4510
출처 페이지 및 시험 방법 Table 12, guaranteed magnetic properties · 엡스타인 틀(IEC 60404-2)
시험 조건 설명(영어) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF 11페이지 · 데이터 행 2–6, 2358–2362, 4511–4515
출처 페이지 및 시험 방법 Table 12, guaranteed magnetic properties · 엡스타인 틀(IEC 60404-2)
시험 조건 설명(영어) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF 12페이지 · 데이터 행 7–12, 2363–2368
출처 페이지 및 시험 방법 Table 13, guaranteed magnetic properties · 단판 시험 및 IEC 60404-8-7에 따른 환산
시험 조건 설명(영어) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF 12페이지 · 데이터 행 13, 2369
출처 페이지 및 시험 방법 Table 13, guaranteed magnetic properties · 단판 시험 및 IEC 60404-8-7에 따른 환산
시험 조건 설명(영어) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF 10페이지 · 데이터 행 14–17, 2370–2373, 4523–4526
출처 페이지 및 시험 방법 Table 11, guaranteed magnetic properties · 엡스타인 틀(IEC 60404-2)
시험 조건 설명(영어) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF 12페이지 · 데이터 행 4516–4521
출처 페이지 및 시험 방법 Table 13, guaranteed magnetic properties · 자속 밀도 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF 12페이지 · 데이터 행 4522
출처 페이지 및 시험 방법 Table 13, guaranteed magnetic properties · 자속 밀도 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range

개정 정보 03/2026 (printed, back cover) 공식 문서

PDF 23페이지 · 데이터 행 2324-2338, 4477-4491, 5630-5644

출처 페이지 및 시험 방법 powercore magnetic properties (BIS 3024) · 엡스타인 틀 또는 단판 시험(IS 649)

시험 조건 설명(영어) Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

PDF 22페이지 · 데이터 행 2339-2356, 4492-4509, 5645-5662

출처 페이지 및 시험 방법 powercore magnetic properties (IEC 60404-8-7) · 단판 시험(IEC 60404-3), 공개 환산 적용

시험 조건 설명(영어) Mill publishes SST values after converting losses at 1.7 T by 0.925 (IEC 60404-8-7) and J800 by 1.01. Grades are laser domain refined unless otherwise agreed; guaranteed properties require written agreement.

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel

개정 정보 Bochnia 2023 (printed, back cover) 공식 문서

PDF 7페이지 · 데이터 행 2236, 2240, 2244, 2248, 2252, 2260

출처 페이지 및 시험 방법 CGO DR magnetic properties (W/kg) · 단판 시험(IEC 60404-3:2009)

시험 조건 설명(영어) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF 7페이지 · 데이터 행 2237-2239, 2241-2243, 2245-2247, 2249-2251, 2253-2255, 2261-2263, 4402, 4404, 4406, 4408, 4410, 4412, 4414, 4416, 4418, 4420, 4425, 4427, 5586-5595, 5598-5599

출처 페이지 및 시험 방법 CGO DR magnetic properties (W/kg) · 단판 시험(IEC 60404-3:2009)

시험 조건 설명(영어) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF 6페이지 · 데이터 행 2256, 2264, 2268, 2272, 2276, 2280, 2284, 2288, 2292, 2296

출처 페이지 및 시험 방법 CGO magnetic properties (W/kg) · 엡스타인 틀(IEC 60404-2:1996/A1:2008)

시험 조건 설명(영어) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF 6페이지 · 데이터 행 2257-2259, 2265-2267, 2269-2271, 2273-2275, 2277-2279, 2281-2283, 2285-2287, 2289-2291, 2293-2295, 2297-2299, 4421, 4423, 4428, 4430-4433, 4435-4436, 4438-4439, 4441-4444, 4446-4447, 4449-4450, 4452, 5596-5597, 5600-5617

출처 페이지 및 시험 방법 CGO magnetic properties (W/kg) · 엡스타인 틀(IEC 60404-2:1996/A1:2008)

시험 조건 설명(영어) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF 11페이지 · 데이터 행 2300, 2304, 2308

출처 페이지 및 시험 방법 HGO DR magnetic properties (W/kg) · 단판 시험(IEC 60404-3:2009)

시험 조건 설명(영어) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF 11페이지 · 데이터 행 2301-2303, 2305-2307, 2309-2311, 4454, 4456, 4458, 4460, 4462, 4464, 5618-5623

출처 페이지 및 시험 방법 HGO DR magnetic properties (W/kg) · 단판 시험(IEC 60404-3:2009)

시험 조건 설명(영어) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF 10페이지 · 데이터 행 2312, 2316, 2320

출처 페이지 및 시험 방법 HGO magnetic properties (W/kg) · 엡스타인 틀(IEC 60404-2:1996/A1:2008)

시험 조건 설명(영어) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF 10페이지 · 데이터 행 2313-2315, 2317-2319, 2321-2323, 4466, 4468, 4470, 4472, 4474, 4476, 5624-5629
출처 페이지 및 시험 방법 HGO magnetic properties (W/kg) · 엡스타인 틀(IEC 60404-2:1996/A1:2008)
시험 조건 설명(영어) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF 7페이지 · 데이터 행 4401, 4403, 4405, 4407, 4409, 4411, 4413, 4415, 4417, 4419, 4424, 4426
출처 페이지 및 시험 방법 CGO DR magnetic properties (W/lb) · 단판 시험(IEC 60404-3:2009)
시험 조건 설명(영어) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF 6페이지 · 데이터 행 4422, 4429, 4434, 4437, 4440, 4445, 4448, 4451
출처 페이지 및 시험 방법 CGO magnetic properties (W/lb) · 엡스타인 틀(IEC 60404-2:1996/A1:2008)
시험 조건 설명(영어) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF 11페이지 · 데이터 행 4453, 4455, 4457, 4459, 4461, 4463
출처 페이지 및 시험 방법 HGO DR magnetic properties (W/lb) · 단판 시험(IEC 60404-3:2009)
시험 조건 설명(영어) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF 10페이지 · 데이터 행 4465, 4467, 4469, 4471, 4473, 4475
출처 페이지 및 시험 방법 HGO magnetic properties (W/lb) · 엡스타인 틀(IEC 60404-2:1996/A1:2008)
시험 조건 설명(영어) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue
개정 정보 2024 (printed, cover) 공식 문서

PDF 52페이지 · 데이터 행 1958
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 52페이지 · 데이터 행 1959
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 52페이지 · 데이터 행 1960
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 52페이지 · 데이터 행 1961
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1962
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1963
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1964
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1965
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1966
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1967
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1968
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1969
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1970
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1971
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1972
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1973
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1974
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1975
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 52페이지 · 데이터 행 1976
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 52페이지 · 데이터 행 1977
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 52페이지 · 데이터 행 1978
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 52페이지 · 데이터 행 1979
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 52페이지 · 데이터 행 1980
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 52페이지 · 데이터 행 1981
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 52페이지 · 데이터 행 1982
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · STO 05757665-008 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 52페이지 · 데이터 행 1983
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 52페이지 · 데이터 행 1984
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1985
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1986
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1987
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1988
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1989
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1990
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1991
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1992
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 데이터 행 1993
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 52페이지 · 데이터 행 1994
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 52페이지 · 데이터 행 1995
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 52페이지 · 데이터 행 5286
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF 52페이지 · 데이터 행 5287
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 52페이지 · 데이터 행 5288
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF 52페이지 · 데이터 행 5289
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5290
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5291
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5292
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5293
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5294
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5295
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5296
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5297
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5298
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5299
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5300
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5301
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5302
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5303
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 52페이지 · 데이터 행 5304
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF 52페이지 · 데이터 행 5305
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 52페이지 · 데이터 행 5306
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF 52페이지 · 데이터 행 5307
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 52페이지 · 데이터 행 5308
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · EN 10107 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

PDF 52페이지 · 데이터 행 5309
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 52페이지 · 데이터 행 5310
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · STO 05757665-008 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF 52페이지 · 데이터 행 5311
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF 52페이지 · 데이터 행 5312
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5313
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) EN grade designation is not listed. B800 as printed.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5314
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · 제9절 표에 대표값의 시험 방법 미기재
시험 조건 설명(영어) EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5315
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5316
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5317
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5318
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5319
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5320
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF 51페이지 · 데이터 행 5321
출처 페이지 및 시험 방법 §9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF 52페이지 · 데이터 행 5322
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF 52페이지 · 데이터 행 5323
출처 페이지 및 시험 방법 §9 High-permeability grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)
시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels
개정 정보 May 2021 (printed, back cover) 공식 문서

PDF 8페이지 · 데이터 행 967, 969-970, 973-974, 976, 979-980, 982, 984, 987, 989-990, 992, 997-998, 1003, 1005-1006, 1172, 1175, 1177-1178, 1180, 1183-1184, 1187, 1189-1190, 1193-1194, 1196, 1199, 1201, 1204, 1207, 1210, 1213, 1294, 1296, 1298, 1301-1302, 1305-1306, 1309-1310, 1313, 1315, 1317-1318, 1320, 1324, 1327, 1329, 1333, 1335, 1416, 1418, 1421-1422, 1425, 1427, 1429, 1431-1432, 1435, 1437, 1439-1440, 1443, 1447-1448, 1452, 1454, 1456, 3275, 3277-3278, 3280, 3282, 3285-3286, 3289-3290, 3292, 3295-3296, 3299-3300, 3305, 3307, 3311, 3313-3314, 3480, 3482, 3485-3486, 3489, 3491-3492, 3494, 3497, 3499-3500, 3503, 3505-3506, 3511, 3513, 3516, 3519-3520, 3602, 3605-3606, 3609, 3611-3612, 3615, 3617-3618, 3620, 3623, 3625, 3627, 3629, 3633-3634, 3639, 3641-3642, 3725, 3727, 3729, 3731-3732, 3735, 3737-3738, 3740, 3742, 3744, 3747, 3749-3750, 3755, 3757, 3761, 3763-3764
출처 페이지 및 시험 방법 Typical core loss · ASTM A343(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF 8페이지 · 데이터 행 968, 971-972, 975, 977-978, 981, 983, 985-986, 988, 991, 993, 996, 999, 1001, 1004, 1007, 1173-1174, 1176, 1179, 1181-1182, 1185-1186, 1188, 1191-1192, 1195, 1197-1198, 1202, 1205, 1209, 1211-1212, 1295, 1297, 1299-1300, 1303-1304, 1307-1308, 1311-1312, 1314, 1316, 1319, 1321, 1323, 1326, 1330, 1332, 1334, 1417, 1419-1420, 1423-1424, 1426, 1428, 1430, 1433-1434, 1436, 1438, 1441-1442, 1446, 1449, 1453, 1455, 1457, 3274, 3276, 3279, 3281, 3283-3284, 3287-3288, 3291, 3293-3294, 3297-3298, 3301, 3303, 3306, 3309, 3312, 3315, 3481, 3483-3484, 3487-3488, 3490, 3493, 3495-3496, 3498, 3501-3502, 3504, 3507, 3510, 3512, 3515, 3518, 3521, 3603-3604, 3607-3608, 3610, 3613-3614, 3616, 3619, 3621-3622, 3624, 3626, 3628, 3632, 3635, 3637, 3640, 3643, 3724, 3726, 3728, 3730, 3733-3734, 3736, 3739, 3741, 3743, 3745-3746, 3748, 3751, 3753, 3756, 3760, 3762, 3765
출처 페이지 및 시험 방법 Typical core loss · ASTM A804(절단 상태 단판 시험)
시험 조건 설명(영어) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF 3페이지 · 데이터 행 994, 1000, 1200, 1206, 1322, 1328, 1444, 1450, 3302, 3308, 3508, 3514, 3630, 3636, 3752, 3758
출처 페이지 및 시험 방법 TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A804(절단 상태 단판 시험)
시험 조건 설명(영어) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF 3페이지 · 데이터 행 995, 1002, 1203, 1208, 1325, 1331, 1445, 1451, 3304, 3310, 3509, 3517, 3631, 3638, 3754, 3759
출처 페이지 및 시험 방법 TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A804(절단 상태 단판 시험)
시험 조건 설명(영어) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF 9페이지 · 데이터 행 1008, 1011-1012, 1015-1016, 1018, 1021, 1023-1024, 1026, 1028, 1031, 1033, 1035-1036, 1038, 1041-1042, 1044, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223-1224, 1227, 1229-1230, 1233-1234, 1237-1238, 1241-1242, 1244, 1246, 1249-1250, 1337-1338, 1341, 1343, 1345-1346, 1349-1350, 1353, 1355, 1357-1358, 1360, 1363-1364, 1366, 1369-1370, 1373, 1458, 1460, 1462, 1464, 1467, 1469-1470, 1473, 1475-1476, 1479-1480, 1482, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493-1494, 3317-3318, 3320, 3322, 3325, 3327-3328, 3331-3332, 3335-3336, 3338, 3341, 3343-3344, 3347-3348, 3350, 3353, 3523, 3525, 3527-3528, 3531-3532, 3534, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547-3548, 3550, 3552, 3555-3556, 3558, 3645-3646, 3649-3650, 3653, 3655-3656, 3658, 3660, 3663-3664, 3666, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677-3678, 3680, 3766, 3768, 3770, 3773-3774, 3776, 3779-3780, 3782, 3785, 3787, 3789-3790, 3792, 3794, 3797-3798, 3801, 3803
출처 페이지 및 시험 방법 Typical RMS exciting power · ASTM A804(절단 상태 단판 시험)
시험 조건 설명(영어) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF 9페이지 · 데이터 행 1009-1010, 1013-1014, 1017, 1019-1020, 1022, 1025, 1027, 1029-1030, 1032, 1034, 1037, 1039-1040, 1043, 1045, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1225-1226, 1228, 1231-1232, 1235-1236, 1239-1240, 1243, 1245, 1247-1248, 1251, 1336, 1339-1340, 1342, 1344, 1347-1348, 1351-1352, 1354, 1356, 1359, 1361-1362, 1365, 1367-1368, 1371-1372, 1459, 1461, 1463, 1465-1466, 1468, 1471-1472, 1474, 1477-1478, 1481, 1483-1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1495, 3316, 3319, 3321, 3323-3324, 3326, 3329-3330, 3333-3334, 3337, 3339-3340, 3342, 3345-3346, 3349, 3351-3352, 3522, 3524, 3526, 3529-3530, 3533, 3535-3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3549, 3551, 3553-3554, 3557, 3559, 3644, 3647-3648, 3651-3652, 3654, 3657, 3659, 3661-3662, 3665, 3667-3668, 3670, 3672, 3674, 3676, 3679, 3681, 3767, 3769, 3771-3772, 3775, 3777-3778, 3781, 3783-3784, 3786, 3788, 3791, 3793, 3795-3796, 3799-3800, 3802
출처 페이지 및 시험 방법 Typical RMS exciting power · ASTM A343(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels

개정 정보 October 2023 (printed, back cover) 공식 문서

PDF 11페이지 · 데이터 행 883-896, 898, 900, 902, 904-905, 925-938, 941-942, 944, 946-947, 1046-1059, 1062-1063, 1065, 1067-1068, 1130-1143, 1145, 1147, 1149, 1151-1152, 3190-3203, 3206-3207, 3209, 3211-3212, 3232-3245, 3248-3249, 3252-3254, 3354-3367, 3369, 3371, 3374-3376, 3438-3451, 3453, 3455, 3458-3460

출처 페이지 및 시험 방법 Table 8 – Typical core loss · ASTM A343(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF 3페이지 · 데이터 행 897, 901, 939, 943, 1060, 1064, 1102, 1106, 1144, 1148, 1266, 1270, 1388, 1392, 1510, 1514, 3204, 3208, 3246, 3250, 3368, 3372, 3410, 3414, 3452, 3456, 3574, 3578, 3696, 3700, 3818, 3822

출처 페이지 및 시험 방법 TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A343(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF 4페이지 · 데이터 행 899, 903, 940, 945, 1061, 1066, 1104, 1108, 1146, 1150, 1267, 1272, 1389, 1394, 1512, 1515, 3205, 3210, 3247, 3251, 3370, 3373, 3411, 3416, 3454, 3457, 3575, 3580, 3697, 3702, 3820, 3824

출처 페이지 및 시험 방법 TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A343(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF 13페이지 · 데이터 행 906-924, 948-966, 1069-1087, 1153-1171, 3213-3231, 3255-3273, 3377-3395, 3461-3479

출처 페이지 및 시험 방법 Table 10 – Typical RMS exciting power · ASTM A343(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF 12페이지 · 데이터 행 1088-1101, 1103, 1105, 1107, 1109-1110, 1252-1265, 1268-1269, 1271, 1273-1274, 1374-1387, 1390-1391, 1393, 1395-1396, 1496-1509, 1511, 1513, 1516-1518, 3396-3409, 3412-3413, 3415, 3417-3418, 3560-3573, 3576-3577, 3579, 3581-3582, 3682-3695, 3698-3699, 3701, 3703-3704, 3804-3817, 3819, 3821, 3823, 3825-3826

출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 – Typical core loss · ASTM A343(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF 14페이지 · 데이터 행 1111-1129, 1275-1293, 1397-1415, 1519-1537, 3419-3437, 3583-3601, 3705-3723, 3827-3845

출처 페이지 및 시험 방법 Table 11 – Typical RMS exciting power · ASTM A343(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF 3페이지 · 데이터 행 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4889

출처 페이지 및 시험 방법 TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A343(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.0 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF 4페이지 · 데이터 행 4880, 4882, 4884, 4886, 4888, 4890

출처 페이지 및 시험 방법 TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A343(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.4 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF 3페이지 · 데이터 행 4891, 4893

출처 페이지 및 시험 방법 TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A343(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 17.8 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF 4페이지 · 데이터 행 4892, 4894

출처 페이지 및 시험 방법 TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A343(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.2 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel

개정 정보 October 2024 (printed, back cover) 공식 문서

PDF 12페이지 · 데이터 행 517, 519, 522, 524-525, 527, 530, 532-533, 536, 538, 540-541, 543, 548, 550, 552, 556, 558, 640-641, 643, 646, 648-649, 651, 653, 656, 658-659, 661, 664, 666, 668, 671, 675, 677, 680, 762-763, 765, 768-769, 772, 774-775, 778, 780-781, 783, 786-787, 790, 794, 798-799, 802, 2825, 2827-2828, 2830, 2833-2834, 2837, 2839, 2841, 2843-2844, 2847-2848, 2851, 2853, 2857, 2861, 2863, 2865, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955-2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2971-2972, 2975, 2978, 2983, 2985, 2987, 3068, 3071, 3073, 3075-3076, 3078, 3080, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091-3092, 3094, 3097, 3100, 3104, 3107, 3109

출처 페이지 및 시험 방법 Table 10 – Typical core loss · ASTM A343(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF 10페이지 · 데이터 행 518, 520-521, 523, 526, 528-529, 531, 534-535, 537, 539, 542, 544, 546, 549, 554-555, 557, 597-610, 613-614, 616, 618-619, 639, 642, 644-645, 647, 650, 652, 654-655, 657, 660, 662-663, 665, 670, 672, 676, 678-679, 719-732, 735-736, 738, 740-741, 761, 764, 766-767, 770-771, 773, 776-777, 779, 782, 784-785, 788, 792-793, 796, 800-801, 841-854, 857-858, 860, 862-863, 2824, 2826, 2829, 2831-2832, 2835-2836, 2838, 2840, 2842, 2845-2846, 2849-2850, 2854, 2856, 2860, 2862, 2864, 2904-2917, 2920-2921, 2924-2926, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969-2970, 2973, 2977, 2979, 2981, 2984, 2986, 3026-3039, 3041, 3043, 3046-3048, 3069-3070, 3072, 3074, 3077, 3079, 3081-3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3093, 3095, 3098, 3101, 3105-3106, 3108, 3148-3161, 3163, 3165, 3168-3170

출처 페이지 및 시험 방법 Table 8 – Typical core loss · ASTM A804(절단 상태 단판 시험)

시험 조건 설명(영어) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF 3페이지 · 데이터 행 545, 551, 611, 615, 667, 673, 733, 737, 789, 795, 855, 859, 2852, 2858, 2918, 2922, 2974, 2980, 3040, 3044, 3096, 3102, 3162, 3166

출처 페이지 및 시험 방법 Table 1 – Guaranteed core loss · ASTM A804(절단 상태 단판 시험)

시험 조건 설명(영어) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF 3페이지 · 데이터 행 547, 553, 612, 617, 669, 674, 734, 739, 791, 797, 856, 861, 2855, 2859, 2919, 2923, 2976, 2982, 3042, 3045, 3099, 3103, 3164, 3167

출처 페이지 및 시험 방법 Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · ASTM A804(절단 상태 단판 시험)

시험 조건 설명(영어) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF 11페이지 · 데이터 행 559, 562, 564, 566-567, 569, 571, 573, 575, 578, 580, 582-583, 585, 587, 589, 592-593, 595, 620-638, 682-683, 686-687, 690, 692, 694, 696-697, 699, 701, 704-705, 708, 710, 712-713, 715, 717, 742-760, 803, 805, 808, 810-811, 813, 815, 818-819, 822-823, 826, 828-829, 832-833, 835, 838, 840, 864-882, 2867-2868, 2870, 2873-2874, 2876, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891-2892, 2895-2896, 2899-2900, 2903, 2927-2945, 2989-2990, 2993, 2995, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009-3010, 3013-3014, 3017, 3019-3020, 3023-3024, 3049-3067, 3111-3112, 3114, 3117, 3119, 3121-3122, 3125-3126, 3129-3130, 3133-3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3147, 3171-3189

출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 – Typical RMS exciting power · ASTM A804(절단 상태 단판 시험)

시험 조건 설명(영어) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF 12페이지 · 데이터 행 560-561, 563, 565, 568, 570, 572, 574, 576-577, 579, 581, 584, 586, 588, 590-591, 594, 596, 681, 684-685, 688-689, 691, 693, 695, 698, 700, 702-703, 706-707, 709, 711, 714, 716, 718, 804, 806-807, 809, 812, 814, 816-817, 820-821, 824-825, 827, 830-831, 834, 836-837, 839, 2866, 2869, 2871-2872, 2875, 2877-2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2893-2894, 2897-2898, 2901-2902, 2988, 2991-2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3011-3012, 3015-3016, 3018, 3021-3022, 3025, 3110, 3113, 3115-3116, 3118, 3120, 3123-3124, 3127-3128, 3131-3132, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145-3146

출처 페이지 및 시험 방법 Table 10, lower panel – RMS exciting power · ASTM A343(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF 3페이지 · 데이터 행 4867, 4869, 4871, 4873, 4875, 4877

출처 페이지 및 시험 방법 Table 1 – Guaranteed core loss · 자속 밀도 시험 방법 미기재

시험 조건 설명(영어) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

PDF 3페이지 · 데이터 행 4868, 4870, 4872, 4874, 4876, 4878

출처 페이지 및 시험 방법 Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · 자속 밀도 시험 방법 미기재

시험 조건 설명(영어) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels

개정 정보 July 2025 (printed, back cover) 공식 문서

PDF 4페이지 · **데이터 행 495-509, 511, 513, 515-516, 1538-1552, 1554, 1557-1574, 1576, 1578, 1580-1581, 2802-2815, 2817-2818, 2821-2823, 3846-3859, 3861-3862, 3865-3881, 3883-3884, 3887-3889**

출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 – Typical core loss · ASTM A804(절단 상태 단판 시험)

시험 조건 설명(영어) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF 3페이지 · **데이터 행 510, 514, 1553, 1556, 1575, 1579, 2816, 2820, 3860, 3864, 3882, 3886, 4866, 4896, 4898**

출처 페이지 및 시험 방법 Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · ASTM A804(절단 상태 단판 시험)

시험 조건 설명(영어) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF 2페이지 · **데이터 행 512, 1555, 1577, 2819, 3863, 3885, 4865, 4895, 4897**

출처 페이지 및 시험 방법 Table 1 – Guaranteed core loss · ASTM A804(절단 상태 단판 시험)

시험 조건 설명(영어) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

독립 편집

Chenfan Electric이 철강사 공개 자료를 바탕으로 독립적으로 편집했습니다.
인수 기준은 철강사 사양서와 서면 주문 조건에 따릅니다. 대표값과 참고값은 평가용입니다.
강대 데이터는 기술 검토용입니다. 완성 철심의 철손은 별도로 검증해야 합니다.
개정 정보 2026-11-14.2