T120-30S

CRGO 성능 데이터

수록 데이터 요약

강종	T120-30S
철강사 및 두께	NLMK · 0.3 mm
공개 데이터의 주파수	50 Hz
공개 자속 밀도 범위	1.7 T
자속 밀도 설정값 수	1
특성	비철손 · 자속 밀도

50 Hz 성능

표 01 · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재) · B 또는 J 구분 미기재

최대 자속 밀도 (T)	비철손 보증 최댓값 · W/kg
1.7	1.20

기타 특성

주파수 별도 표기 없음
표 02 · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)

자기장 세기 (A/m)	자속 밀도 보증 최솟값 · T
800	1.86

대시는 공개된 수치가 없음을 뜻합니다.

제조사 출처와 시험 조건

표와 행 번호를 사용해 원문 시험 조건을 확인하세요.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

개정 정보 2024 (printed, cover) 공식 문서

PDF 51페이지 · 표 01

§9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)

시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 51페이지 · 표 02

§9 Standard grades · GOST 32482 규격(제9절 표에 시험 치구 미기재)

시험 조건 설명(영어) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

독립 편집

Chenfan Electric이 철강사 공개 자료를 바탕으로 독립적으로 편집했습니다.
인수 기준은 철강사 사양서와 서면 주문 조건에 따릅니다. 대표값과 참고값은 평가용입니다.
강대 데이터는 기술 검토용입니다. 완성 철심의 철손은 별도로 검증해야 합니다.
개정 정보 2026-11-14.2