Baosteel

철강사 강종 참고 자료

수록 데이터 요약

강종별 데이터 시트 수	148
공개 수치	1243
공개 데이터의 주파수	50 Hz / 60 Hz
공개 자속 밀도 범위	1.5-1.7 T
자속 밀도 설정값 수	2

50 Hz 성능

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1	**18QG080** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	대표값
2	**18QG080** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
3	**18QG085** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	대표값
4	**18QG085** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
5	**18QG095** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
6	**18QG095** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
7	**18RK065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	대표값
8	**18RK065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
9	**18RK070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	대표값
10	**18RK070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
11	**18RK075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	대표값
12	**18RK075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
13	**18RK085** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	대표값
14	**18RK085** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
15	**20QG080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
16	**20QG080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
17	**20QG085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
18	**20QG085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
19	**20QG095** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	대표값
20	**20QG095** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
21	**20RK070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	대표값
22	**20RK070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
23	**20RK075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	대표값
24	**20RK075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
25	**20RK085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	대표값
26	**20RK085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
27	**23Q110** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	대표값
28	**23Q110** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	대표값
29	**23QG085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
30	**23QG085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
31	**23QG090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
32	**23QG090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	대표값
33	**23QG095** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
34	**23QG095** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
35	**23QG100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	대표값
36	**23QG100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
37	**23RK075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	대표값
38	**23RK075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	대표값
39	**23RK080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	대표값
40	**23RK080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
41	**23RK085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	대표값
42	**23RK085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
43	**23RK090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
44	**23RK090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
45	**23RK100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
46	**23RK100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
47	**27Q120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	대표값
48	**27Q120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	대표값
49	**27QG090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	대표값
50	**27QG090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	대표값
51	**27QG095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	대표값
52	**27QG095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
53	**27QG100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
54	**27QG100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
55	**27QG120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
56	**27QG120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	대표값
57	**27RK085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	대표값
58	**27RK085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
59	**27RK090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
60	**27RK090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	대표값
61	**27RK095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
62	**27RK095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
63	**27RK100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	대표값
64	**27RK100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
65	**30Q120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
66	**30Q120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
67	**30Q130** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
68	**30Q130** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	대표값
69	**30QG100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
70	**30QG100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
71	**30QG105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	대표값
72	**30QG105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	대표값
73	**30QG120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
74	**30QG120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	대표값
75	**30RK095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
76	**30RK095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	대표값
77	**30RK100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
78	**30RK100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	대표값
79	**30RK105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	대표값
80	**30RK105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
81	**35Q145** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	대표값
82	**35Q145** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	대표값
83	**35Q155** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
84	**35Q155** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	대표값
85	**35QG135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	대표값
86	**35QG135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	대표값
87	**B18HS065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	보증 최댓값
88	**B18HS065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
89	**B18HS070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	보증 최댓값
90	**B18HS070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
91	**B18HS075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	보증 최댓값
92	**B18HS075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
93	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	공개 참고값
94	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	대표값
95	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
96	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	대표값
97	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	공개 참고값
98	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	대표값
99	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
100	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
101	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
102	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	대표값
103	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	보증 최댓값
104	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	대표값
105	**B18P085** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	공개 참고값
106	**B18P085** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	보증 최댓값
107	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.41** W/kg	공개 참고값
108	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.40** W/kg	대표값
109	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.55** W/kg	보증 최댓값
110	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.54** W/kg	대표값
111	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	공개 참고값
112	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	대표값
113	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	보증 최댓값
114	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
115	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	공개 참고값
116	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	대표값
117	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	보증 최댓값
118	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
119	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	공개 참고값
120	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	대표값
121	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	보증 최댓값
122	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
123	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	공개 참고값
124	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	대표값
125	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	보증 최댓값
126	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
127	**B20HS065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	보증 최댓값
128	**B20HS065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
129	**B20HS070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
130	**B20HS070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
131	**B20HS075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	공개 참고값
132	**B20HS075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	보증 최댓값
133	**B20HS075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
134	**B20HS080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	공개 참고값
135	**B20HS080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	보증 최댓값
136	**B20HS080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
137	**B20HS085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
138	**B20HS085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	보증 최댓값
139	**B20HS085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
140	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	공개 참고값
141	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	대표값
142	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
143	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
144	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	공개 참고값
145	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
146	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
147	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	대표값
148	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	공개 참고값
149	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	대표값
150	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	보증 최댓값
151	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
152	**B20PD080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	공개 참고값
153	**B20PD080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	보증 최댓값
154	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	공개 참고값
155	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	대표값
156	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	보증 최댓값
157	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
158	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	공개 참고값
159	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	대표값
160	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	보증 최댓값
161	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
162	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	공개 참고값
163	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	대표값
164	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	보증 최댓값
165	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
166	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	공개 참고값
167	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	대표값
168	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	보증 최댓값
169	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
170	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	공개 참고값
171	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	대표값
172	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	보증 최댓값
173	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	대표값
174	**B20R085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	공개 참고값
175	**B20R085** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	보증 최댓값
176	**B20RD065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	공개 참고값
177	**B20RD065** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	보증 최댓값
178	**B20RD070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	공개 참고값
179	**B20RD070** Baosteel	0.20	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	보증 최댓값
180	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	공개 참고값
181	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	대표값
182	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	보증 최댓값
183	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	대표값
184	**B23HS070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
185	**B23HS070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
186	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	공개 참고값
187	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	대표값
188	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	보증 최댓값
189	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
190	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	공개 참고값
191	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	대표값
192	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	보증 최댓값
193	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
194	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	공개 참고값
195	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	대표값
196	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	보증 최댓값
197	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
198	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	공개 참고값
199	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	대표값
200	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	보증 최댓값
201	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	대표값
202	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	공개 참고값
203	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	대표값
204	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
205	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	대표값
206	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
207	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
208	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
209	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
210	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	공개 참고값
211	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
212	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	보증 최댓값
213	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
214	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	공개 참고값
215	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
216	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	보증 최댓값
217	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
218	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	공개 참고값
219	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	대표값
220	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	보증 최댓값
221	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
222	**B23PD085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	공개 참고값
223	**B23PD085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	보증 최댓값
224	**B23PD090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
225	**B23PD090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	보증 최댓값
226	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	공개 참고값
227	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	대표값
228	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
229	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	대표값
230	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	공개 참고값
231	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
232	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
233	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	공개 참고값
234	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	대표값
235	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
236	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
237	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	공개 참고값
238	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	대표값
239	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
240	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
241	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
242	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	대표값
243	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	공개 참고값
244	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	대표값
245	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	보증 최댓값
246	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	대표값
247	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	공개 참고값
248	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	대표값
249	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	보증 최댓값
250	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	대표값
251	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
252	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	대표값
253	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	공개 참고값
254	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
255	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	보증 최댓값
256	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	대표값
257	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	공개 참고값
258	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
259	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	보증 최댓값
260	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	대표값
261	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
262	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	대표값
263	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	공개 참고값
264	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
265	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	보증 최댓값
266	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
267	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	공개 참고값
268	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	보증 최댓값
269	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
270	**B23RD070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	공개 참고값
271	**B23RD070** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
272	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	공개 참고값
273	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	대표값
274	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	보증 최댓값
275	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
276	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	공개 참고값
277	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	대표값
278	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	보증 최댓값
279	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
280	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	공개 참고값
281	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
282	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	보증 최댓값
283	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
284	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
285	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	대표값
286	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	보증 최댓값
287	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
288	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	공개 참고값
289	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	대표값
290	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
291	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	대표값
292	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	공개 참고값
293	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	보증 최댓값
294	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
295	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
296	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
297	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
298	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
299	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
300	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
301	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	공개 참고값
302	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
303	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	보증 최댓값
304	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
305	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	공개 참고값
306	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	보증 최댓값
307	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
308	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	공개 참고값
309	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
310	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	보증 최댓값
311	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	대표값
312	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	공개 참고값
313	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	보증 최댓값
314	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
315	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	공개 참고값
316	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	대표값
317	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	보증 최댓값
318	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	대표값
319	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	공개 참고값
320	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
321	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	보증 최댓값
322	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	대표값
323	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
324	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	대표값
325	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
326	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	대표값
327	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	보증 최댓값
328	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
329	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	공개 참고값
330	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	보증 최댓값
331	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
332	**B27P120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	공개 참고값
333	**B27P120** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
334	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	공개 참고값
335	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
336	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
337	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	공개 참고값
338	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
339	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
340	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
341	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	공개 참고값
342	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
343	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
344	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
345	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
346	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	보증 최댓값
347	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	대표값
348	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
349	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	보증 최댓값
350	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
351	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	공개 참고값
352	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
353	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
354	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.86** W/kg	대표값
355	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	공개 참고값
356	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	대표값
357	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	보증 최댓값
358	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
359	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
360	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	대표값
361	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	공개 참고값
362	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
363	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	보증 최댓값
364	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	대표값
365	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	공개 참고값
366	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
367	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	보증 최댓값
368	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
369	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	보증 최댓값
370	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	대표값
371	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	공개 참고값
372	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	대표값
373	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
374	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
375	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	공개 참고값
376	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
377	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
378	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	대표값
379	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	공개 참고값
380	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	대표값
381	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
382	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	대표값
383	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	공개 참고값
384	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
385	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
386	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	공개 참고값
387	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	대표값
388	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
389	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	대표값
390	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	공개 참고값
391	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
392	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
393	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	공개 참고값
394	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
395	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	보증 최댓값
396	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
397	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	공개 참고값
398	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
399	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	보증 최댓값
400	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
401	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
402	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	대표값
403	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	공개 참고값
404	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
405	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	보증 최댓값
406	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	대표값
407	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	공개 참고값
408	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
409	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
410	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
411	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
412	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	대표값
413	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	공개 참고값
414	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
415	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
416	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	대표값
417	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	공개 참고값
418	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
419	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
420	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	대표값
421	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
422	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	대표값
423	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	공개 참고값
424	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
425	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	보증 최댓값
426	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
427	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	공개 참고값
428	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	보증 최댓값
429	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
430	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	공개 참고값
431	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
432	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	보증 최댓값
433	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
434	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	공개 참고값
435	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	보증 최댓값
436	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
437	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
438	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	대표값
439	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	보증 최댓값
440	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	대표값
441	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	공개 참고값
442	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
443	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	보증 최댓값
444	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
445	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
446	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	대표값
447	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	공개 참고값
448	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
449	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
450	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
451	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	공개 참고값
452	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
453	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	자왜 속도 레벨	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	보증 최댓값
454	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	공개 참고값
455	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
456	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
457	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	대표값
458	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	공개 참고값
459	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
460	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
461	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	대표값
462	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	공개 참고값
463	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
464	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	보증 최댓값
465	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
466	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	공개 참고값
467	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
468	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	보증 최댓값
469	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	대표값
470	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	공개 참고값
471	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	대표값
472	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
473	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	대표값
474	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	공개 참고값
475	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	대표값
476	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
477	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	대표값

60 Hz 성능

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
478	**18QG080** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
479	**18QG080** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	대표값
480	**18QG085** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	대표값
481	**18QG085** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
482	**18QG095** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
483	**18QG095** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	대표값
484	**18RK065** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
485	**18RK065** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
486	**18RK070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	대표값
487	**18RK070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
488	**18RK075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	대표값
489	**18RK075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
490	**18RK085** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
491	**18RK085** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	대표값
492	**20QG080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
493	**20QG080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	대표값
494	**20QG085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
495	**20QG085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	대표값
496	**20QG095** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
497	**20QG095** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	대표값
498	**20RK070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
499	**20RK070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
500	**20RK075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
501	**20RK075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
502	**20RK085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
503	**20RK085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
504	**23Q110** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
505	**23Q110** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	대표값
506	**23QG085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
507	**23QG085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	대표값
508	**23QG090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
509	**23QG090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	대표값
510	**23QG095** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	대표값
511	**23QG095** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	대표값
512	**23QG100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
513	**23QG100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	대표값
514	**23RK075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
515	**23RK075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
516	**23RK080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
517	**23RK080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	대표값
518	**23RK085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
519	**23RK085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	대표값
520	**23RK090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
521	**23RK090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	대표값
522	**23RK100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
523	**23RK100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	대표값
524	**27Q120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
525	**27Q120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	대표값
526	**27QG090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	대표값
527	**27QG090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	대표값
528	**27QG095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
529	**27QG095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	대표값
530	**27QG100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	대표값
531	**27QG100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	대표값
532	**27QG120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	대표값
533	**27QG120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	대표값
534	**27RK085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
535	**27RK085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	대표값
536	**27RK090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	대표값
537	**27RK090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	대표값
538	**27RK095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
539	**27RK095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	대표값
540	**27RK100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
541	**27RK100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	대표값
542	**30Q120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	대표값
543	**30Q120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	대표값
544	**30Q130** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	대표값
545	**30Q130** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	대표값
546	**30QG100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
547	**30QG100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	대표값
548	**30QG105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	대표값
549	**30QG105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	대표값
550	**30QG120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	대표값
551	**30QG120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	대표값
552	**30RK095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
553	**30RK095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	대표값
554	**30RK100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
555	**30RK100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	대표값
556	**30RK105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	대표값
557	**30RK105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	대표값
558	**35Q145** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	대표값
559	**35Q145** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	대표값
560	**35Q155** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	대표값
561	**35Q155** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	대표값
562	**35QG135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	대표값
563	**35QG135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	대표값
564	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	공개 참고값
565	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	대표값
566	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	보증 최댓값
567	**B18P070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
568	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	공개 참고값
569	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
570	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	보증 최댓값
571	**B18P075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	대표값
572	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	공개 참고값
573	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
574	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
575	**B18P080** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	대표값
576	**B18P085** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	공개 참고값
577	**B18P085** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	보증 최댓값
578	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	공개 참고값
579	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	대표값
580	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	보증 최댓값
581	**B18R055** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
582	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	공개 참고값
583	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	대표값
584	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	보증 최댓값
585	**B18R060** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	대표값
586	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	공개 참고값
587	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	대표값
588	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	보증 최댓값
589	**B18R065** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
590	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	공개 참고값
591	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	대표값
592	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
593	**B18R070** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
594	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	공개 참고값
595	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	대표값
596	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
597	**B18R075** Baosteel	0.18	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	대표값
598	**B20HS075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	공개 참고값
599	**B20HS075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	보증 최댓값
600	**B20HS080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	공개 참고값
601	**B20HS080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	보증 최댓값
602	**B20HS085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
603	**B20HS085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	보증 최댓값
604	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	공개 참고값
605	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
606	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	보증 최댓값
607	**B20P075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
608	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	공개 참고값
609	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
610	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	보증 최댓값
611	**B20P080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	대표값
612	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	공개 참고값
613	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	대표값
614	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	보증 최댓값
615	**B20P085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
616	**B20PD080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	공개 참고값
617	**B20PD080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	보증 최댓값
618	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	공개 참고값
619	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	대표값
620	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	보증 최댓값
621	**B20R060** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
622	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	공개 참고값
623	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	대표값
624	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	보증 최댓값
625	**B20R065** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	대표값
626	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	공개 참고값
627	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	대표값
628	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	보증 최댓값
629	**B20R070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	대표값
630	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
631	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	대표값
632	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
633	**B20R075** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
634	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	공개 참고값
635	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	대표값
636	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
637	**B20R080** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	대표값
638	**B20R085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	공개 참고값
639	**B20R085** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
640	**B20RD065** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	공개 참고값
641	**B20RD065** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	보증 최댓값
642	**B20RD070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	공개 참고값
643	**B20RD070** Baosteel	0.20	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	보증 최댓값
644	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	공개 참고값
645	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
646	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	보증 최댓값
647	**B23G110** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	대표값
648	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	공개 참고값
649	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
650	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	보증 최댓값
651	**B23HS075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
652	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	공개 참고값
653	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
654	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
655	**B23HS080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	대표값
656	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	공개 참고값
657	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	대표값
658	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
659	**B23HS085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	대표값
660	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	공개 참고값
661	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	대표값
662	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
663	**B23HS090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	대표값
664	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	공개 참고값
665	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
666	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	보증 최댓값
667	**B23P080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	대표값
668	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	공개 참고값
669	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
670	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	보증 최댓값
671	**B23P085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	대표값
672	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	공개 참고값
673	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
674	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
675	**B23P090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	대표값
676	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	공개 참고값
677	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	대표값
678	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
679	**B23P095** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	대표값
680	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	공개 참고값
681	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
682	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
683	**B23P100** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	대표값
684	**B23PD085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	공개 참고값
685	**B23PD085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
686	**B23PD090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
687	**B23PD090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	보증 최댓값
688	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	공개 참고값
689	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	대표값
690	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	보증 최댓값
691	**B23R070** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
692	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	공개 참고값
693	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	보증 최댓값
694	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	공개 참고값
695	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
696	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	보증 최댓값
697	**B23R075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
698	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	공개 참고값
699	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	대표값
700	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	보증 최댓값
701	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	대표값
702	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	공개 참고값
703	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
704	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	보증 최댓값
705	**B23R080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
706	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	공개 참고값
707	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
708	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	보증 최댓값
709	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
710	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	공개 참고값
711	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
712	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	보증 최댓값
713	**B23R085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	대표값
714	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
715	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
716	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	보증 최댓값
717	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	대표값
718	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	공개 참고값
719	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	대표값
720	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
721	**B23R090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	대표값
722	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	공개 참고값
723	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
724	**B23RD070** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	공개 참고값
725	**B23RD070** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	보증 최댓값
726	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	공개 참고값
727	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	대표값
728	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	보증 최댓값
729	**B23RD075** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
730	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	공개 참고값
731	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	대표값
732	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	보증 최댓값
733	**B23RD080** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
734	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	공개 참고값
735	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
736	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	보증 최댓값
737	**B23RD085** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
738	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	공개 참고값
739	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	대표값
740	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	보증 최댓값
741	**B23RD090** Baosteel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	대표값
742	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
743	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	대표값
744	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	보증 최댓값
745	**B27G120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	대표값
746	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	공개 참고값
747	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	보증 최댓값
748	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	공개 참고값
749	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	대표값
750	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	보증 최댓값
751	**B27P085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	대표값
752	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	공개 참고값
753	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	보증 최댓값
754	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	공개 참고값
755	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
756	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	보증 최댓값
757	**B27P090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	대표값
758	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	공개 참고값
759	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	보증 최댓값
760	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	공개 참고값
761	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
762	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	보증 최댓값
763	**B27P095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	대표값
764	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	공개 참고값
765	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	보증 최댓값
766	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	공개 참고값
767	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	대표값
768	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	보증 최댓값
769	**B27P100** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	대표값
770	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
771	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
772	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	보증 최댓값
773	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	대표값
774	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	공개 참고값
775	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
776	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	보증 최댓값
777	**B27P110** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	대표값
778	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	공개 참고값
779	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	보증 최댓값
780	**B27P120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	공개 참고값
781	**B27P120** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	보증 최댓값
782	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	공개 참고값
783	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	보증 최댓값
784	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	공개 참고값
785	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	대표값
786	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	보증 최댓값
787	**B27R080** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	대표값
788	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	공개 참고값
789	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	보증 최댓값
790	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	공개 참고값
791	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	대표값
792	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	보증 최댓값
793	**B27R085** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
794	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	공개 참고값
795	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	보증 최댓값
796	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	공개 참고값
797	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	대표값
798	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
799	**B27R090** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	대표값
800	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	공개 참고값
801	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	대표값
802	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
803	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	대표값
804	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	공개 참고값
805	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	대표값
806	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	보증 최댓값
807	**B27R095** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	대표값
808	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	공개 참고값
809	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
810	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	보증 최댓값
811	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	대표값
812	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	공개 참고값
813	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	대표값
814	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	보증 최댓값
815	**B30G120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	대표값
816	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	공개 참고값
817	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	대표값
818	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	보증 최댓값
819	**B30G130** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	대표값
820	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	공개 참고값
821	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	대표값
822	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
823	**B30P090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	대표값
824	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	공개 참고값
825	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
826	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
827	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
828	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
829	**B30P095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	대표값
830	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	공개 참고값
831	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
832	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	공개 참고값
833	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
834	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	보증 최댓값
835	**B30P100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	대표값
836	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	공개 참고값
837	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
838	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	보증 최댓값
839	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	대표값
840	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	공개 참고값
841	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	대표값
842	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	보증 최댓값
843	**B30P105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	대표값
844	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	공개 참고값
845	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
846	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	보증 최댓값
847	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	대표값
848	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	공개 참고값
849	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	대표값
850	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	보증 최댓값
851	**B30P120** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	대표값
852	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	공개 참고값
853	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	대표값
854	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
855	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	대표값
856	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	공개 참고값
857	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	대표값
858	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	보증 최댓값
859	**B30R090** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	대표값
860	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	공개 참고값
861	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	보증 최댓값
862	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	공개 참고값
863	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	대표값
864	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	보증 최댓값
865	**B30R095** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	대표값
866	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	공개 참고값
867	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	보증 최댓값
868	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	공개 참고값
869	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	대표값
870	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	보증 최댓값
871	**B30R100** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	대표값
872	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	공개 참고값
873	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	대표값
874	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	보증 최댓값
875	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	대표값
876	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	공개 참고값
877	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	대표값
878	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	보증 최댓값
879	**B30R105** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	대표값
880	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	공개 참고값
881	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	보증 최댓값
882	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	공개 참고값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
883	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	대표값
884	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	보증 최댓값
885	**B35G135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	대표값
886	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	공개 참고값
887	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	대표값
888	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	보증 최댓값
889	**B35G145** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	대표값
890	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	공개 참고값
891	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	대표값
892	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	보증 최댓값
893	**B35G155** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	대표값
894	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	공개 참고값
895	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	대표값
896	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	보증 최댓값
897	**B35P115** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	대표값
898	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	공개 참고값
899	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	대표값
900	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	보증 최댓값
901	**B35P125** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	대표값
902	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	공개 참고값
903	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	대표값
904	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	보증 최댓값
905	**B35P135** Baosteel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	대표값

기타 특성

주파수 별도 표기 없음

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
906	**18QG080** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
907	**18QG085** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
908	**18QG095** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
909	**18RK065** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
910	**18RK070** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
911	**18RK075** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
912	**18RK085** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
913	**20QG080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
914	**20QG085** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
915	**20QG095** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
916	**20RK070** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
917	**20RK075** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
918	**20RK085** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
919	**23Q110** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
920	**23QG085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
921	**23QG090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
922	**23QG095** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
923	**23QG100** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
924	**23RK075** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
925	**23RK080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
926	**23RK085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
927	**23RK090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
928	**23RK100** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
929	**27Q120** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
930	**27QG090** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
931	**27QG095** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
932	**27QG100** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
933	**27QG120** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
934	**27RK085** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
935	**27RK090** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
936	**27RK095** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
937	**27RK100** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
938	**30Q120** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
939	**30Q130** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
940	**30QG100** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
941	**30QG105** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
942	**30QG120** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
943	**30RK095** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
944	**30RK100** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
945	**30RK105** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
946	**35Q145** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.87** T	대표값
947	**35Q155** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.86** T	대표값
948	**35QG135** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
949	**B18HS065** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
950	**B18HS065** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
951	**B18HS065** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
952	**B18HS070** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
953	**B18HS070** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
954	**B18HS070** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
955	**B18HS075** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
956	**B18HS075** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
957	**B18HS075** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
958	**B18P070** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
959	**B18P070** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
960	**B18P070** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
961	**B18P075** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
962	**B18P075** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
963	**B18P075** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
964	**B18P080** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
965	**B18P080** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
966	**B18P080** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
967	**B18P085** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
968	**B18P085** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
969	**B18R055** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
970	**B18R055** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
971	**B18R055** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
972	**B18R060** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
973	**B18R060** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
974	**B18R060** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
975	**B18R065** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
976	**B18R065** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
977	**B18R065** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
978	**B18R070** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
979	**B18R070** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
980	**B18R070** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
981	**B18R075** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
982	**B18R075** Baosteel	0.18	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
983	**B18R075** Baosteel	0.18	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
984	**B20HS065** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
985	**B20HS065** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
986	**B20HS065** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
987	**B20HS070** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
988	**B20HS070** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
989	**B20HS070** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
990	**B20HS075** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
991	**B20HS075** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
992	**B20HS075** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
993	**B20HS080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
994	**B20HS080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
995	**B20HS080** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
996	**B20HS085** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
997	**B20HS085** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
998	**B20HS085** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
999	**B20P075** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1000	**B20P075** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
1001	**B20P075** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
1002	**B20P080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1003	**B20P080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
1004	**B20P080** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
1005	**B20P085** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
1006	**B20P085** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1007	**B20P085** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
1008	**B20PD080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1009	**B20PD080** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1010	**B20R060** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
1011	**B20R060** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1012	**B20R060** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
1013	**B20R065** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
1014	**B20R065** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1015	**B20R065** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
1016	**B20R070** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
1017	**B20R070** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
1018	**B20R070** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
1019	**B20R075** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1020	**B20R075** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
1021	**B20R075** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
1022	**B20R080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1023	**B20R080** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
1024	**B20R080** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
1025	**B20R085** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1026	**B20R085** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.950** 무차원	보증 최솟값
1027	**B20RD065** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1028	**B20RD065** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1029	**B20RD070** Baosteel	0.20	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1030	**B20RD070** Baosteel	0.20	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1031	**B23G110** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
1032	**B23G110** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
1033	**B23G110** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1034	**B23HS070** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
1035	**B23HS070** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
1036	**B23HS070** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1037	**B23HS075** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1038	**B23HS075** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
1039	**B23HS075** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1040	**B23HS080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1041	**B23HS080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
1042	**B23HS080** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1043	**B23HS085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1044	**B23HS085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
1045	**B23HS085** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1046	**B23HS090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1047	**B23HS090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1048	**B23HS090** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1049	**B23P080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1050	**B23P080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
1051	**B23P080** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1052	**B23P085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1053	**B23P085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
1054	**B23P085** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1055	**B23P090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
1056	**B23P090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1057	**B23P090** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1058	**B23P095** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
1059	**B23P095** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1060	**B23P095** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1061	**B23P100** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1062	**B23P100** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1063	**B23P100** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1064	**B23PD085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1065	**B23PD085** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1066	**B23PD090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1067	**B23PD090** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1068	**B23R070** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1069	**B23R070** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
1070	**B23R070** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1071	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1072	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1073	**B23R075** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
1074	**B23R075** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1075	**B23R075** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1076	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1077	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
1078	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1079	**B23R080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1080	**B23R080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1081	**B23R080** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1082	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1083	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1084	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1085	**B23R085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1086	**B23R085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1087	**B23R085** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1088	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1089	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1090	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1091	**B23R090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1092	**B23R090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
1093	**B23R090** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1094	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1095	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.955** 무차원	보증 최솟값
1096	**B23RD070** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1097	**B23RD070** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1098	**B23RD075** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1099	**B23RD075** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
1100	**B23RD075** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1101	**B23RD075** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.97** 무차원	대표값
1102	**B23RD080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1103	**B23RD080** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1104	**B23RD080** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1105	**B23RD080** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.97** 무차원	대표값
1106	**B23RD085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1107	**B23RD085** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
1108	**B23RD085** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1109	**B23RD085** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.97** 무차원	대표값
1110	**B23RD090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1111	**B23RD090** Baosteel	0.23	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1112	**B23RD090** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1113	**B23RD090** Baosteel	0.23	적층률	-	**0.97** 무차원	대표값
1114	**B27G120** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
1115	**B27G120** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
1116	**B27G120** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1117	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1118	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1119	**B27P085** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1120	**B27P085** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1121	**B27P085** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1122	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1123	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1124	**B27P090** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1125	**B27P090** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1126	**B27P090** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1127	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1128	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1129	**B27P095** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1130	**B27P095** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1131	**B27P095** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1132	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1133	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1134	**B27P100** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1135	**B27P100** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1136	**B27P100** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1137	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1138	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1139	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1140	**B27P110** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
1141	**B27P110** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1142	**B27P110** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1143	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1144	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1145	**B27P120** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1146	**B27P120** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1147	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1148	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1149	**B27R080** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1150	**B27R080** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
1151	**B27R080** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1152	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1153	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1154	**B27R085** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
1155	**B27R085** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1156	**B27R085** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1157	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1158	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1159	**B27R090** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1160	**B27R090** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
1161	**B27R090** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1162	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1163	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1164	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1165	**B27R095** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
1166	**B27R095** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
1167	**B27R095** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1168	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1169	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1170	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	적층률	-	**0.960** 무차원	보증 최솟값
1171	**B30G120** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.86** T	보증 최솟값
1172	**B30G120** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
1173	**B30G120** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1174	**B30G130** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
1175	**B30G130** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
1176	**B30G130** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1177	**B30P090** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1178	**B30P090** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
1179	**B30P090** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1180	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1181	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1182	**B30P095** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1183	**B30P095** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
1184	**B30P095** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1185	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1186	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1187	**B30P100** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1188	**B30P100** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
1189	**B30P100** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1190	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1191	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
1192	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1193	**B30P105** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1194	**B30P105** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1195	**B30P105** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1196	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1197	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1198	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1199	**B30P120** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
1200	**B30P120** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1201	**B30P120** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1202	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1203	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1204	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1205	**B30R090** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1206	**B30R090** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
1207	**B30R090** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1208	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1209	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1210	**B30R095** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1211	**B30R095** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
1212	**B30R095** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1213	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1214	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1215	**B30R100** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1216	**B30R100** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1217	**B30R100** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1218	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1219	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1220	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1221	**B30R105** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
1222	**B30R105** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
1223	**B30R105** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1224	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1225	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1226	**B35G135** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.86** T	보증 최솟값
1227	**B35G135** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
1228	**B35G135** Baosteel	0.35	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1229	**B35G145** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.86** T	보증 최솟값
1230	**B35G145** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
1231	**B35G145** Baosteel	0.35	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1232	**B35G155** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.85** T	보증 최솟값
1233	**B35G155** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
1234	**B35G155** Baosteel	0.35	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1235	**B35P115** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1236	**B35P115** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
1237	**B35P115** Baosteel	0.35	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1238	**B35P125** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.90** T	보증 최솟값
1239	**B35P125** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1240	**B35P125** Baosteel	0.35	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값
1241	**B35P135** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.89** T	보증 최솟값
1242	**B35P135** Baosteel	0.35	자기 분극	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
1243	**B35P135** Baosteel	0.35	적층률	-	**0.965** 무차원	보증 최솟값

제조사 출처와 시험 조건

표와 행 번호를 사용해 원문 시험 조건을 확인하세요.

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

개정 정보 Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) 공식 문서

PDF 28페이지 · **데이터 행 1-6, 15-20, 27-36, 47-56, 65-74, 81-86, 478-483, 492-497, 504-513, 524-533, 542-551, 558-563**

출처 페이지 및 시험 방법 Table D.5 · GB/T 3655(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

과거 자료에 수록된 강종입니다. 주문 전 공급 가능 여부를 확인하세요.

PDF 29페이지 · **데이터 행 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 484, 486, 488, 490, 498, 500, 502**

출처 페이지 및 시험 방법 Table D.5 · GB/T 13789(단판 시험)

시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

과거 자료에 수록된 강종입니다. 주문 전 공급 가능 여부를 확인하세요.

PDF 29페이지 · **데이터 행 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 485, 487, 489, 491, 499, 501, 503**

출처 페이지 및 시험 방법 Table D.5 · GB/T 13789(단판 시험)

시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

과거 자료에 수록된 강종입니다. 주문 전 공급 가능 여부를 확인하세요.

PDF 29페이지 · **데이터 행 37-46, 57-64, 75-80, 514-523, 534-541, 552-557**

출처 페이지 및 시험 방법 Table D.5 · GB/T 13789(단판 시험)

시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

과거 자료에 수록된 강종입니다. 주문 전 공급 가능 여부를 확인하세요.

PDF 12페이지 · **데이터 행 87, 89, 91**

출처 페이지 및 시험 방법 Table 6 · GB/T 3655(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 27페이지 · **데이터 행 88, 90, 92, 128, 130, 133, 136, 139, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663**

출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 3655(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 10페이지 · **데이터 행 93, 97, 101, 105, 140, 144, 148, 564, 568, 572, 576, 604, 608, 612**

출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 3655(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 26페이지 · **데이터 행 94, 96, 98, 100, 102, 104, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 181, 183, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 289, 291, 295, 297, 302, 304, 309, 311, 316, 318, 326, 328, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 387, 389, 394, 396, 404, 406, 414, 416, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 645, 647, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 743, 745, 749, 751, 755, 757, 761, 763, 767, 769, 775, 777, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 827, 829, 833, 835, 841, 843, 849, 851, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905**

출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 3655(엡스타인 틀)

시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 10페이지 · 데이터 행 95, 99, 103, 106, 142, 146, 150, 566, 570, 574, 577, 606, 610, 614
출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 11페이지 · 데이터 행 107, 111, 115, 119, 123, 578, 582, 586, 590, 594
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 26페이지 · 데이터 행 108, 112, 116, 120, 124, 155, 159, 163, 167, 171, 579, 583, 587, 591, 595, 619, 623, 627, 631, 635
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

PDF 11페이지 · 데이터 행 109, 113, 117, 121, 125, 580, 584, 588, 592, 596
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 26페이지 · 데이터 행 110, 114, 118, 122, 126, 157, 161, 165, 169, 173, 581, 585, 589, 593, 597, 621, 625, 629, 633, 637
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 13페이지 · 데이터 행 127, 129, 132, 135, 138, 184, 188, 192, 196, 200, 599, 601, 603, 650, 654, 658, 662
출처 페이지 및 시험 방법 Table 6 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 13페이지 · 데이터 행 131, 134, 137, 186, 190, 194, 198, 598, 600, 602, 648, 652, 656, 660
출처 페이지 및 시험 방법 Table 6 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 14페이지 · 데이터 행 152, 222, 224, 616, 684, 686
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 14페이지 · 데이터 행 153, 223, 225, 617, 685, 687
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 12페이지 · 데이터 행 154, 158, 162, 166, 170, 174, 618, 622, 626, 630, 634, 638
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 12페이지 · 데이터 행 156, 160, 164, 168, 172, 175, 620, 624, 628, 632, 636, 639
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 14페이지 · 데이터 행 176, 178, 640, 642
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the

same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 14페이지 · 데이터 행 177, 179, 641, 643
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 10페이지 · 데이터 행 180, 288, 371, 375, 454, 458, 462, 644, 742, 812, 816, 882, 886, 890
출처 페이지 및 시험 방법 Table 3 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 10페이지 · 데이터 행 182, 290, 373, 377, 456, 460, 464, 646, 744, 814, 818, 884, 888, 892
출처 페이지 및 시험 방법 Table 3 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 11페이지 · 데이터 행 202, 206, 210, 214, 218, 294, 301, 308, 315, 325, 332, 379, 386, 393, 403, 413, 466, 470, 474, 664, 668, 672, 676, 680, 748, 754, 760, 766, 774, 780, 820, 826, 832, 840, 848, 894, 898, 902
출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 11페이지 · 데이터 행 204, 208, 212, 216, 220, 296, 303, 310, 317, 327, 333, 381, 388, 395, 405, 415, 468, 472, 476, 666, 670, 674, 678, 682, 750, 756, 762, 768, 776, 781, 822, 828, 834, 842, 850, 896, 900, 904
출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 12페이지 · 데이터 행 226, 233, 243, 253, 263, 337, 344, 351, 361, 423, 430, 437, 447, 688, 694, 702, 710, 718, 784, 790, 796, 804, 856, 862, 868, 876
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 27페이지 · 데이터 행 227, 229, 234, 236, 244, 246, 254, 256, 264, 266, 338, 340, 345, 347, 352, 354, 362, 364, 424, 426, 431, 433, 438, 440, 448, 450, 689, 691, 695, 697, 703, 705, 711, 713, 719, 721, 785, 787, 791, 793, 797, 799, 805, 807, 857, 859, 863, 865, 869, 871, 877, 879
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 12페이지 · 데이터 행 228, 235, 245, 255, 265, 339, 346, 353, 363, 425, 432, 439, 449, 690, 696, 704, 712, 720, 786, 792, 798, 806, 858, 864, 870, 878
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 13페이지 · 데이터 행 230, 237, 247, 257, 267, 692, 698, 706, 714, 722
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 13페이지 · 데이터 행 231, 239, 249, 259, 268, 693, 700, 708, 716, 723
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 13페이지 · 데이터 행 232, 241, 251, 261, 269, 300, 307, 314, 323, 331, 336, 385, 392, 401, 411, 421
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · IEC/TR 62581-2010
시험 조건 설명(영어) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF 27페이지 · 데이터 행 238, 240, 248, 250, 258, 260, 356, 358, 366, 368, 442, 444, 699, 701, 707, 709, 715, 717, 801, 803, 809, 811, 873, 875
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.2 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 27페이지 · 데이터 행 242, 252, 262, 324, 360, 370, 402, 412, 422, 446
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.2 · IEC/TR 62581-2010
시험 조건 설명(영어) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF 14페이지 · 데이터 행 270, 272, 276, 280, 284, 724, 726, 730, 734, 738
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 14페이지 · 데이터 행 271, 274, 278, 282, 286, 725, 728, 732, 736, 740
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 28페이지 · 데이터 행 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.3 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 14페이지 · 데이터 행 292, 746
출처 페이지 및 시험 방법 Table 8 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 14페이지 · 데이터 행 293, 747
출처 페이지 및 시험 방법 Table 8 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 13페이지 · 데이터 행 298, 305, 312, 319, 329, 334, 383, 390, 397, 407, 417, 752, 758, 764, 770, 778, 782, 824, 830, 836, 844, 852
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 13페이지 · 데이터 행 299, 306, 313, 321, 330, 335, 384, 391, 399, 409, 419, 753, 759, 765, 772, 779, 783, 825, 831, 838, 846, 854
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 27페이지 · 데이터 행 320, 322, 398, 400, 408, 410, 418, 420, 771, 773, 837, 839, 845, 847, 853, 855
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.2 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 14페이지 · 데이터 행 341, 348, 355, 365, 427, 434, 441, 451, 788, 794, 800, 808, 860, 866, 872, 880
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 14페이지 · 데이터 행 342, 349, 357, 367, 428, 435, 443, 452, 789, 795, 802, 810, 861, 867, 874, 881
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 14페이지 · 데이터 행 343, 350, 359, 369, 429, 436, 445, 453
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · IEC/TR 62581-2010
시험 조건 설명(영어) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF 28페이지 · 데이터 행 906-908, 913-915, 919-923, 929-933, 938-942, 946-948
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.5 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.
과거 자료에 수록된 강종입니다. 주문 전 공급 가능 여부를 확인하세요.

PDF 29페이지 · 데이터 행 909-912, 916-918, 924-928, 934-937, 943-945
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.
과거 자료에 수록된 강종입니다. 주문 전 공급 가능 여부를 확인하세요.

PDF 12페이지 · 데이터 행 949, 952, 955
출처 페이지 및 시험 방법 Table 6 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 27페이지 · 데이터 행 950, 953, 956, 985, 988, 991, 994, 997, 1035, 1038, 1041, 1044, 1047
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 12페이지 · 데이터 행 951, 954, 957
출처 페이지 및 시험 방법 Table 6 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 10페이지 · 데이터 행 958, 961, 964, 967, 999, 1002, 1005
출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 26페이지 · 데이터 행 959, 962, 965, 1000, 1003, 1006, 1032, 1050, 1053, 1056, 1059, 1062, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1141, 1172, 1175, 1178, 1183, 1188, 1194, 1200, 1227, 1230, 1233, 1236, 1239, 1242
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 10페이지 · 데이터 행 960, 963, 966, 968, 1001, 1004, 1007
출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 11페이지 · 데이터 행 969, 972, 975, 978, 981
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 26페이지 · **데이터 행 970, 973, 976, 979, 982, 1011, 1014, 1017, 1020, 1023**
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 11페이지 · **데이터 행 971, 974, 977, 980, 983**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 13페이지 · **데이터 행 984, 987, 990, 993, 996, 1034, 1037, 1040, 1043, 1046**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 6 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 13페이지 · **데이터 행 986, 989, 992, 995, 998, 1036, 1039, 1042, 1045, 1048**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 6 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 14페이지 · **데이터 행 1008, 1064, 1066**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 14페이지 · **데이터 행 1009, 1028, 1030, 1065, 1067, 1097, 1100, 1104, 1108, 1112**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 12페이지 · **데이터 행 1010, 1013, 1016, 1019, 1022, 1025, 1068, 1073, 1079, 1085, 1091, 1149, 1154, 1159, 1165, 1205, 1210, 1215, 1221**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 12페이지 · **데이터 행 1012, 1015, 1018, 1021, 1024, 1026, 1070, 1075, 1081, 1087, 1093, 1151, 1156, 1161, 1167, 1207, 1212, 1217, 1223**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 5 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 14페이지 · **데이터 행 1027, 1029, 1096, 1098, 1102, 1106, 1110**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 9 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 10페이지 · **데이터 행 1031, 1114, 1171, 1174, 1226, 1229, 1232**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 3 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 10페이지 · **데이터 행 1033, 1116, 1173, 1176, 1228, 1231, 1234**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 3 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 11페이지 · **데이터 행 1049, 1052, 1055, 1058, 1061, 1119, 1124, 1129, 1134, 1140, 1145, 1177, 1182, 1187, 1193, 1199, 1235, 1238, 1241**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 11페이지 · **데이터 행 1051, 1054, 1057, 1060, 1063, 1121, 1126, 1131, 1136, 1142, 1146, 1179, 1184, 1189, 1195, 1201, 1237, 1240, 1243**
출처 페이지 및 시험 방법 Table 4 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 27페이지 · 데이터 행 1069, 1074, 1080, 1086, 1092, 1150, 1155, 1160, 1166, 1206, 1211, 1216, 1222
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.1 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 13페이지 · 데이터 행 1071, 1076, 1082, 1088, 1094
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 13페이지 · 데이터 행 1072, 1078, 1084, 1090, 1095, 1123, 1128, 1133, 1139, 1144, 1148, 1181, 1186, 1192, 1198, 1204
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 27페이지 · 데이터 행 1077, 1083, 1089, 1163, 1169, 1219
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.2 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 28페이지 · 데이터 행 1099, 1103, 1107, 1111
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.3 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 28페이지 · 데이터 행 1101, 1105, 1109, 1113
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.3 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 14페이지 · 데이터 행 1117
출처 페이지 및 시험 방법 Table 8 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 14페이지 · 데이터 행 1118
출처 페이지 및 시험 방법 Table 8 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 13페이지 · 데이터 행 1122, 1127, 1132, 1137, 1143, 1147, 1180, 1185, 1190, 1196, 1202
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 27페이지 · 데이터 행 1138, 1191, 1197, 1203
출처 페이지 및 시험 방법 Table D.2 · GB/T 3655(엡스타인 틀)
시험 조건 설명(영어) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 14페이지 · 데이터 행 1152, 1157, 1162, 1168, 1208, 1213, 1218, 1224
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 13789(단판 시험)
시험 조건 설명(영어) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 14페이지 · 데이터 행 1153, 1158, 1164, 1170, 1209, 1214, 1220, 1225
출처 페이지 및 시험 방법 Table 7 · GB/T 19289
시험 조건 설명(영어) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

독립 편집

Chenfan Electric이 철강사 공개 자료를 바탕으로 독립적으로 편집했습니다.

인수 기준은 철강사 사양서와 서면 주문 조건에 따릅니다. 대표값과 참고값은 평가용입니다.
강대 데이터는 기술 검토용입니다. 완성 철심의 철손은 별도로 검증해야 합니다.
개정 정보 2026-11-14.2