Nippon Steel

철강사 강종 참고 자료

수록 데이터 요약

강종별 데이터 시트 수	61
공개 수치	488
공개 데이터의 주파수	50 Hz / 60 Hz
공개 자속 밀도 범위	1.5-1.7 T
자속 밀도 설정값 수	2

50 Hz 성능

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
1	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.47** W/kg	대표값
2	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.65** W/kg	보증 최댓값
3	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.64** W/kg	대표값
4	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.50** W/kg	대표값
5	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
6	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	대표값
7	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	대표값
8	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
9	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.71** W/kg	대표값
10	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.51** W/kg	대표값
11	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
12	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.69** W/kg	대표값
13	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	대표값
14	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
15	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	대표값
16	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	대표값
17	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
18	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.79** W/kg	대표값
19	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	대표값
20	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
21	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.82** W/kg	대표값
22	**23Z110** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	대표값
23	**23Z110** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
24	**23Z110** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	대표값
25	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	대표값
26	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	보증 최댓값
27	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	대표값
28	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	대표값
29	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
30	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.72** W/kg	대표값
31	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	대표값
32	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
33	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	대표값
34	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	대표값
35	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
36	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	대표값
37	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	대표값
38	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
39	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
40	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	대표값
41	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	보증 최댓값
42	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	대표값
43	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	대표값
44	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	보증 최댓값
45	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
46	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	대표값
47	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
48	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	대표값
49	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	대표값
50	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
51	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
52	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	대표값
53	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
54	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	대표값
55	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	대표값
56	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
57	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
58	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	대표값
59	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
60	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	대표값
61	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	대표값
62	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
63	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	대표값
64	**27Z120** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	대표값
65	**27Z120** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
66	**27Z120** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	대표값
67	**27Z130** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
68	**27Z130** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	보증 최댓값
69	**27Z130** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	대표값
70	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	대표값
71	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
72	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	대표값
73	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
74	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
75	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	대표값
76	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	대표값
77	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
78	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	대표값
79	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	대표값
80	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
81	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	대표값
82	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	대표값
83	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
84	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	대표값
85	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	대표값
86	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
87	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	대표값
88	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	대표값
89	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
90	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	대표값
91	**30Z120** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	대표값
92	**30Z120** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
93	**30Z120** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	대표값
94	**30Z130** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	대표값
95	**30Z130** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	보증 최댓값
96	**30Z130** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	대표값
97	**30Z140** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	대표값
98	**30Z140** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	보증 최댓값
99	**30Z140** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	대표값
100	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	대표값
101	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
102	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	대표값
103	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	대표값
104	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
105	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
106	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	대표값
107	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
108	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	대표값
109	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	대표값
110	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	보증 최댓값
111	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	대표값
112	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	대표값
113	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	보증 최댓값
114	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	대표값
115	**35Z135** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	대표값
116	**35Z135** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	보증 최댓값
117	**35Z135** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	대표값
118	**35Z145** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	대표값
119	**35Z145** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	보증 최댓값
120	**35Z145** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	대표값
121	**35Z155** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
122	**35Z155** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	보증 최댓값
123	**35Z155** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	대표값
124	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	대표값
125	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	보증 최댓값
126	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	대표값
127	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	대표값
128	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	보증 최댓값
129	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
130	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	대표값
131	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	보증 최댓값
132	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** W/kg	대표값
133	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	대표값
134	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	보증 최댓값
135	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	대표값
136	**M-0H** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	대표값
137	**M-0H** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	보증 최댓값
138	**M-0H** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	대표값
139	**M-0H** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	대표값
140	**M-0H** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	보증 최댓값
141	**M-0H** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	대표값
142	**M-0H** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	대표값
143	**M-0H** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	보증 최댓값
144	**M-0H** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
145	**M-1** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	보증 최댓값
146	**M-1** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	대표값
147	**M-1** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.02** W/kg	대표값
148	**M-1H** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	대표값
149	**M-1H** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	보증 최댓값
150	**M-1H** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	대표값
151	**M-1H** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	대표값
152	**M-1H** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	보증 최댓값
153	**M-1H** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	대표값
154	**M-1H** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	대표값
155	**M-1H** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	보증 최댓값
156	**M-1H** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	대표값
157	**M-2** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	보증 최댓값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
158	**M-2** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	대표값
159	**M-2** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	대표값
160	**M-3** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	보증 최댓값
161	**M-3** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	대표값
162	**M-3** Nippon Steel	0.23	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	대표값
163	**M-3** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	보증 최댓값
164	**M-3** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	대표값
165	**M-3** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	대표값
166	**M-3** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	보증 최댓값
167	**M-3** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
168	**M-3** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	대표값
169	**M-4** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	보증 최댓값
170	**M-4** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
171	**M-4** Nippon Steel	0.27	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	대표값
172	**M-4** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	보증 최댓값
173	**M-4** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	대표값
174	**M-4** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	대표값
175	**M-5** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	보증 최댓값
176	**M-5** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	대표값
177	**M-5** Nippon Steel	0.3	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	대표값
178	**M-5** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	보증 최댓값
179	**M-5** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.96** W/kg	대표값
180	**M-5** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	대표값
181	**M-6** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.11** W/kg	보증 최댓값
182	**M-6** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
183	**M-6** Nippon Steel	0.35	비철손	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	대표값

60 Hz 성능

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
184	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	대표값
185	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	대표값
186	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	대표값
187	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	대표값
188	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	대표값
189	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	대표값
190	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	대표값
191	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	대표값
192	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	대표값
193	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	대표값
194	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	대표값
195	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	대표값
196	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	대표값
197	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	대표값
198	**23Z110** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	대표값
199	**23Z110** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	대표값
200	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	대표값
201	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	대표값
202	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	대표값
203	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	대표값
204	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	대표값
205	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	대표값
206	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	대표값
207	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
208	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	대표값
209	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	대표값
210	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
211	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	대표값
212	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	대표값
213	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	대표값
214	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	대표값
215	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
216	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	대표값
217	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	대표값
218	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	대표값
219	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	대표값
220	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	대표값
221	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	대표값
222	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	대표값
223	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	대표값
224	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	대표값
225	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	대표값
226	**27Z120** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	대표값
227	**27Z120** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	대표값
228	**27Z130** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	대표값
229	**27Z130** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.56** W/kg	대표값
230	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	대표값
231	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	대표값
232	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	대표값
233	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	대표값
234	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	대표값
235	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	대표값
236	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	대표값
237	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	대표값
238	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
239	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	대표값
240	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	대표값
241	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	대표값
242	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	대표값
243	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	대표값
244	**30Z120** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	대표값
245	**30Z120** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	대표값
246	**30Z130** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	대표값
247	**30Z130** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.60** W/kg	대표값
248	**30Z140** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.19** W/kg	대표값
249	**30Z140** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.70** W/kg	대표값
250	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	대표값
251	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	대표값
252	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	대표값
253	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	대표값
254	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	대표값
255	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	대표값
256	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	대표값
257	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	대표값
258	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	대표값
259	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	대표값
260	**35Z135** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.24** W/kg	대표값
261	**35Z135** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.74** W/kg	대표값
262	**35Z145** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	대표값
263	**35Z145** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.81** W/kg	대표값
264	**35Z155** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	대표값
265	**35Z155** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	대표값
266	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
267	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** W/kg	대표값
268	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	대표값
269	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** W/kg	대표값
270	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.21** W/kg	대표값
271	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.62** W/kg	대표값
272	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	대표값
273	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.69** W/kg	대표값
274	**M-0H** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	대표값
275	**M-0H** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	대표값
276	**M-0H** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	대표값
277	**M-0H** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	대표값
278	**M-0H** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	대표값
279	**M-0H** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	대표값
280	**M-1** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	대표값
281	**M-1** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	대표값
282	**M-1H** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	대표값
283	**M-1H** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	대표값
284	**M-1H** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	대표값
285	**M-1H** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	대표값
286	**M-1H** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.13** W/kg	대표값
287	**M-1H** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	대표값
288	**M-2** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	대표값
289	**M-2** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	대표값
290	**M-3** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	대표값
291	**M-3** Nippon Steel	0.23	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** W/kg	대표값
292	**M-3** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	대표값
293	**M-3** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	대표값
294	**M-3** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
295	**M-3** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.54** W/kg	대표값
296	**M-4** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	대표값
297	**M-4** Nippon Steel	0.27	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	대표값
298	**M-4** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	대표값
299	**M-4** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	대표값
300	**M-5** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.17** W/kg	대표값
301	**M-5** Nippon Steel	0.3	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.68** W/kg	대표값
302	**M-5** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	대표값
303	**M-5** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.76** W/kg	대표값
304	**M-6** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.32** W/kg	대표값
305	**M-6** Nippon Steel	0.35	비철손	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	대표값

기타 특성

주파수 별도 표기 없음

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
306	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
307	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
308	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
309	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
310	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
311	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
312	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
313	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
314	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
315	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
316	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
317	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
318	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
319	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
320	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
321	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
322	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
323	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
324	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
325	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
326	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
327	**23Z110** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
328	**23Z110** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
329	**23Z110** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
330	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
331	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
332	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
333	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
334	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
335	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
336	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
337	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
338	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
339	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
340	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
341	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
342	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
343	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
344	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
345	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
346	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
347	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
348	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
349	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
350	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
351	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
352	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
353	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
354	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.87** T	보증 최솟값
355	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
356	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
357	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
358	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
359	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
360	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
361	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
362	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
363	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
364	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
365	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
366	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
367	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
368	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
369	**27Z120** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
370	**27Z120** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
371	**27Z120** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
372	**27Z130** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
373	**27Z130** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
374	**27Z130** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
375	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
376	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
377	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
378	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
379	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
380	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
381	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
382	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
383	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
384	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
385	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
386	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
387	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
388	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
389	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
390	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
391	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
392	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
393	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
394	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
395	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
396	**30Z120** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
397	**30Z120** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
398	**30Z120** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
399	**30Z130** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
400	**30Z130** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
401	**30Z130** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
402	**30Z140** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
403	**30Z140** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
404	**30Z140** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
405	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
406	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
407	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
408	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
409	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
410	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
411	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
412	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
413	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
414	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
415	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
416	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
417	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
418	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
419	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
420	**35Z135** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
421	**35Z135** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
422	**35Z135** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
423	**35Z145** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
424	**35Z145** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
425	**35Z145** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
426	**35Z155** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
427	**35Z155** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
428	**35Z155** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
429	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
430	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
431	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
432	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
433	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
434	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
435	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
436	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
437	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
438	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
439	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
440	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
441	**M-0H** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
442	**M-0H** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
443	**M-0H** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
444	**M-0H** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
445	**M-0H** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
446	**M-0H** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
447	**M-0H** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
448	**M-0H** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.91** T	대표값
449	**M-0H** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
450	**M-1** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
451	**M-1** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
452	**M-1** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
453	**M-1H** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
454	**M-1H** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
455	**M-1H** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
456	**M-1H** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값
457	**M-1H** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.90** T	대표값
458	**M-1H** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.95** T	대표값
459	**M-1H** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	보증 최솟값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
460	**M-1H** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.92** T	대표값
461	**M-1H** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.96** T	대표값
462	**M-2** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
463	**M-2** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
464	**M-2** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
465	**M-3** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
466	**M-3** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
467	**M-3** Nippon Steel	0.23	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
468	**M-3** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
469	**M-3** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
470	**M-3** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
471	**M-3** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
472	**M-3** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
473	**M-3** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
474	**M-4** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
475	**M-4** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.89** T	대표값
476	**M-4** Nippon Steel	0.27	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
477	**M-4** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
478	**M-4** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
479	**M-4** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
480	**M-5** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
481	**M-5** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
482	**M-5** Nippon Steel	0.3	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
483	**M-5** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
484	**M-5** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값
485	**M-5** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값
486	**M-6** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.80** T	보증 최솟값
487	**M-6** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 800 A/m	**1.88** T	대표값

번호	철강사 / 강종	두께 mm	특성	시험점	수치	값 구분
488	**M-6** Nippon Steel	0.35	자속 밀도	H = 2500 A/m	**1.94** T	대표값

제조사 출처와 시험 조건

표와 행 번호를 사용해 원문 시험 조건을 확인하세요.

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets

개정 정보 D003jec_04_202407f 공식 문서

PDF 10페이지 · 데이터 행 1, 3-4, 6-7, 9, 25, 27-28, 30-31, 33-34, 36-37, 39, 70, 72-73, 75-76, 78, 184-189, 200-209, 230-235, 307-308, 310-311, 313-314, 331-332, 334-335, 337-338, 340-341, 343-344, 376-377, 379-380, 382-383
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF 9페이지 · 데이터 행 2, 5, 8, 26, 29, 32, 35, 38, 71, 74, 77, 306, 309, 312, 330, 333, 336, 339, 342, 375, 378, 381
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Grade and Specification · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF 10페이지 · 데이터 행 10, 12-13, 15, 40, 42-43, 45-46, 48-49, 51, 190-193, 210-217, 316-317, 319-320, 346-347, 349-350, 352-353, 355-356
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 9페이지 · 데이터 행 11, 14, 41, 44, 47, 50, 315, 318, 345, 348, 351, 354
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Grade and Specification · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 6페이지 · 데이터 행 16, 18-19, 21, 52, 54-55, 57-58, 60-61, 63, 79, 81-82, 84-85, 87-88, 90, 100, 102-103, 105-106, 108-109, 111-112, 114, 124, 126-127, 129-130, 132-133, 135, 194-197, 218-225, 236-243, 250-259, 266-273, 322-323, 325-326, 358-359, 361-362, 364-365, 367-368, 385-386, 388-389, 391-392, 394-395, 406-407, 409-410, 412-413, 415-416, 418-419, 430-431, 433-434, 436-437, 439-440
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B, Typical · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 5페이지 · 데이터 행 17, 20, 53, 56, 59, 62, 80, 83, 86, 89, 101, 104, 107, 110, 113, 125, 128, 131, 134, 321, 324, 357, 360, 363, 366, 384, 387, 390, 393, 405, 408, 411, 414, 417, 429, 432, 435, 438
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B, Grade and Specification · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 6페이지 · 데이터 행 22, 24, 64, 66-67, 69, 91, 93-94, 96-97, 99, 115, 117-118, 120-121, 123, 198-199, 226-229, 244-249, 260-265, 328-329, 370-371, 373-374, 397-398, 400-401, 403-404, 421-422, 424-425, 427-428
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE, Typical · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 5페이지 · 데이터 행 23, 65, 68, 92, 95, 98, 116, 119, 122, 327, 369, 372, 396, 399, 402, 420, 423, 426
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE, Grade and Specification · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 8페이지 · 데이터 행 136, 138-139, 141-142, 144, 148, 150-151, 153-154, 156, 274-279, 282-287, 442-443, 445-446, 448-449, 454-455, 457-458, 460-461
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 7페이지 · 데이터 행 137, 140, 143, 149, 152, 155, 441, 444, 447, 453, 456, 459
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE HI-B AISI, Grade and Specification · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 7페이지 · 데이터 행 145, 157, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 450, 462, 465, 468, 471, 474, 477, 480, 483, 486
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE AISI, Grade and Specification · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 8페이지 · 데이터 행 146-147, 158-159, 161-162, 164-165, 167-168, 170-171, 173-174, 176-177, 179-180, 182-183, 280-281, 288-305, 451-452, 463-464, 466-467, 469-470, 472-473, 475-476, 478-479, 481-482, 484-485, 487-488
출처 페이지 및 시험 방법 ORIENTCORE AISI, Typical · 시험 조건은 출처 참조
시험 조건 설명(영어) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

독립 편집

Chenfan Electric이 철강사 공개 자료를 바탕으로 독립적으로 편집했습니다.
인수 기준은 철강사 사양서와 서면 주문 조건에 따릅니다. 대표값과 참고값은 평가용입니다.
강대 데이터는 기술 검토용입니다. 완성 철심의 철손은 별도로 검증해야 합니다.
개정 정보 2026-11-14.2