Cleveland-Cliffs

Referência de graus do fabricante

Resumo dos dados

Fichas por grau	21
Valores publicados	2209
Frequências informadas	50 Hz / 60 Hz
Faixa de densidade de fluxo publicada	0.1-1.9 T
Níveis de densidade de fluxo	19

Desempenho a 50 Hz

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00265** W/kg	Típico
2	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00962** W/kg	Típico
3	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0208** W/kg	Típico
4	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0363** W/kg	Típico
5	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** W/kg	Típico
6	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0799** W/kg	Típico
7	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1083** W/kg	Típico
8	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1412** W/kg	Típico
9	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1786** W/kg	Típico
10	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** W/kg	Típico
11	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.267** W/kg	Típico
12	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** W/kg	Típico
13	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/kg	Típico
14	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/kg	Típico
15	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** W/kg	Típico
16	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.49** W/kg	Típico
17	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.576** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
18	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.74** W/kg	Máximo garantido
19	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.677** W/kg	Típico
20	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.67** W/kg	Típico
21	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.822** W/kg	Típico
22	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.140** W/kg	Típico
23	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Típico
24	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00317** W/kg	Típico
25	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01260** W/kg	Típico
26	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01191** W/kg	Típico
27	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0262** W/kg	Típico
28	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Típico
29	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/kg	Típico
30	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0476** W/kg	Típico
31	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** W/kg	Típico
32	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0702** W/kg	Típico
33	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1031** W/kg	Típico
34	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0995** W/kg	Típico
35	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1337** W/kg	Típico
36	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1383** W/kg	Típico
37	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1726** W/kg	Típico
38	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1785** W/kg	Típico
39	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.224** W/kg	Típico
40	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** W/kg	Típico
41	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.266** W/kg	Típico
42	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.275** W/kg	Típico
43	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.320** W/kg	Típico
44	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** W/kg	Típico
45	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.381** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
46	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** W/kg	Típico
47	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** W/kg	Típico
48	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.447** W/kg	Típico
49	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.539** W/kg	Típico
50	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.521** W/kg	Típico
51	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Máximo garantido
52	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** W/kg	Típico
53	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Típico
54	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.624** W/kg	Típico
55	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.697** W/kg	Típico
56	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.724** W/kg	Típico
57	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Máximo garantido
58	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.852** W/kg	Típico
59	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Típico
60	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.826** W/kg	Típico
61	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.037** W/kg	Típico
62	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.064** W/kg	Típico
63	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.496** W/kg	Típico
64	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.545** W/kg	Típico
65	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00676** VA/kg	Típico
66	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00628** VA/kg	Típico
67	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0219** VA/kg	Típico
68	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0231** VA/kg	Típico
69	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0457** VA/kg	Típico
70	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** VA/kg	Típico
71	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0757** VA/kg	Típico
72	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0772** VA/kg	Típico
73	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1121** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
74	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1110** VA/kg	Típico
75	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1513** VA/kg	Típico
76	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1510** VA/kg	Típico
77	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1948** VA/kg	Típico
78	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1953** VA/kg	Típico
79	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.243** VA/kg	Típico
80	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.244** VA/kg	Típico
81	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.295** VA/kg	Típico
82	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.297** VA/kg	Típico
83	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.355** VA/kg	Típico
84	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.352** VA/kg	Típico
85	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.419** VA/kg	Típico
86	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.414** VA/kg	Típico
87	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.490** VA/kg	Típico
88	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.485** VA/kg	Típico
89	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.565** VA/kg	Típico
90	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.570** VA/kg	Típico
91	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.658** VA/kg	Típico
92	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.667** VA/kg	Típico
93	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.781** VA/kg	Típico
94	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.788** VA/kg	Típico
95	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.922** VA/kg	Típico
96	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.954** VA/kg	Típico
97	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.260** VA/kg	Típico
98	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.264** VA/kg	Típico
99	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.29** VA/kg	Típico
100	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.19** VA/kg	Típico
101	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.57** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
102	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.35** VA/kg	Típico
103	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00289** W/kg	Típico
104	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01082** W/kg	Típico
105	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0236** W/kg	Típico
106	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0413** W/kg	Típico
107	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0635** W/kg	Típico
108	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0903** W/kg	Típico
109	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1218** W/kg	Típico
110	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1578** W/kg	Típico
111	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1984** W/kg	Típico
112	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.244** W/kg	Típico
113	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.296** W/kg	Típico
114	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.354** W/kg	Típico
115	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.418** W/kg	Típico
116	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.487** W/kg	Típico
117	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Máximo garantido
118	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.56** W/kg	Típico
119	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.565** W/kg	Típico
120	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.655** W/kg	Típico
121	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Máximo garantido
122	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.773** W/kg	Típico
123	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Típico
124	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.967** W/kg	Típico
125	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.365** W/kg	Típico
126	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00578** VA/kg	Típico
127	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.02000** VA/kg	Típico
128	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0417** VA/kg	Típico
129	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0693** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
130	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1022** VA/kg	Típico
131	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Típico
132	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1834** VA/kg	Típico
133	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.232** VA/kg	Típico
134	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.288** VA/kg	Típico
135	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.354** VA/kg	Típico
136	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.433** VA/kg	Típico
137	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.529** VA/kg	Típico
138	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.648** VA/kg	Típico
139	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.795** VA/kg	Típico
140	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.980** VA/kg	Típico
141	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.228** VA/kg	Típico
142	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.660** VA/kg	Típico
143	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.87** VA/kg	Típico
144	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.93** VA/kg	Típico
145	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00362** W/kg	Típico
146	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00383** W/kg	Típico
147	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01439** W/kg	Típico
148	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01390** W/kg	Típico
149	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Típico
150	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0308** W/kg	Típico
151	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0539** W/kg	Típico
152	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0551** W/kg	Típico
153	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0826** W/kg	Típico
154	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** W/kg	Típico
155	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1192** W/kg	Típico
156	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1168** W/kg	Típico
157	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1593** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
158	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1563** W/kg	Típico
159	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.205** W/kg	Típico
160	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Típico
161	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Típico
162	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.257** W/kg	Típico
163	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.308** W/kg	Típico
164	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.314** W/kg	Típico
165	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.378** W/kg	Típico
166	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.371** W/kg	Típico
167	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.449** W/kg	Típico
168	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.441** W/kg	Típico
169	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.518** W/kg	Típico
170	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.526** W/kg	Típico
171	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.602** W/kg	Típico
172	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.612** W/kg	Típico
173	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Máximo garantido
174	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.707** W/kg	Típico
175	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Típico
176	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.698** W/kg	Típico
177	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.817** W/kg	Típico
178	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.805** W/kg	Típico
179	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Máximo garantido
180	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Típico
181	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.956** W/kg	Típico
182	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.950** W/kg	Típico
183	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.177** W/kg	Típico
184	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.168** W/kg	Típico
185	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.622** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
186	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.637** W/kg	Típico
187	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00677** VA/kg	Típico
188	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00724** VA/kg	Típico
189	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0252** VA/kg	Típico
190	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Típico
191	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0507** VA/kg	Típico
192	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0517** VA/kg	Típico
193	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0847** VA/kg	Típico
194	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0841** VA/kg	Típico
195	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1233** VA/kg	Típico
196	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1229** VA/kg	Típico
197	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1676** VA/kg	Típico
198	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1659** VA/kg	Típico
199	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.217** VA/kg	Típico
200	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.213** VA/kg	Típico
201	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Típico
202	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.265** VA/kg	Típico
203	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.322** VA/kg	Típico
204	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.329** VA/kg	Típico
205	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.384** VA/kg	Típico
206	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.393** VA/kg	Típico
207	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.451** VA/kg	Típico
208	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.463** VA/kg	Típico
209	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.539** VA/kg	Típico
210	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.526** VA/kg	Típico
211	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.612** VA/kg	Típico
212	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.625** VA/kg	Típico
213	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.725** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
214	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.708** VA/kg	Típico
215	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.848** VA/kg	Típico
216	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.830** VA/kg	Típico
217	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.017** VA/kg	Típico
218	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.989** VA/kg	Típico
219	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Típico
220	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Típico
221	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.22** VA/kg	Típico
222	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.08** VA/kg	Típico
223	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.03** VA/kg	Típico
224	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**8.04** VA/kg	Típico
225	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00328** W/kg	Típico
226	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01246** W/kg	Típico
227	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Típico
228	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** W/kg	Típico
229	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0738** W/kg	Típico
230	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1050** W/kg	Típico
231	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1415** W/kg	Típico
232	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1837** W/kg	Típico
233	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** W/kg	Típico
234	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.284** W/kg	Típico
235	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.344** W/kg	Típico
236	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.410** W/kg	Típico
237	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.483** W/kg	Típico
238	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.562** W/kg	Típico
239	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Máximo garantido
240	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Típico
241	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.649** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
242	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.748** W/kg	Típico
243	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Máximo garantido
244	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.872** W/kg	Típico
245	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Típico
246	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.067** W/kg	Típico
247	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.440** W/kg	Típico
248	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00542** VA/kg	Típico
249	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01918** VA/kg	Típico
250	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0405** VA/kg	Típico
251	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0681** VA/kg	Típico
252	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1015** VA/kg	Típico
253	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Típico
254	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1845** VA/kg	Típico
255	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.235** VA/kg	Típico
256	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.292** VA/kg	Típico
257	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.359** VA/kg	Típico
258	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.439** VA/kg	Típico
259	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.534** VA/kg	Típico
260	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.650** VA/kg	Típico
261	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.789** VA/kg	Típico
262	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.954** VA/kg	Típico
263	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.162** VA/kg	Típico
264	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.526** VA/kg	Típico
265	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.64** VA/kg	Típico
266	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.17** VA/kg	Típico
267	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Típico
268	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** W/kg	Típico
269	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01613** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
270	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01586** W/kg	Típico
271	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** W/kg	Típico
272	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** W/kg	Típico
273	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0593** W/kg	Típico
274	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0603** W/kg	Típico
275	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0917** W/kg	Típico
276	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0902** W/kg	Típico
277	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1267** W/kg	Típico
278	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1288** W/kg	Típico
279	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1687** W/kg	Típico
280	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1717** W/kg	Típico
281	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.220** W/kg	Típico
282	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.216** W/kg	Típico
283	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.269** W/kg	Típico
284	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.275** W/kg	Típico
285	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.329** W/kg	Típico
286	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.337** W/kg	Típico
287	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.405** W/kg	Típico
288	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.395** W/kg	Típico
289	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.479** W/kg	Típico
290	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.468** W/kg	Típico
291	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.548** W/kg	Típico
292	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.561** W/kg	Típico
293	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.650** W/kg	Típico
294	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.636** W/kg	Típico
295	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Máximo garantido
296	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Típico
297	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
298	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.737** W/kg	Típico
299	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.846** W/kg	Típico
300	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.864** W/kg	Típico
301	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Máximo garantido
302	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.992** W/kg	Típico
303	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Típico
304	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.007** W/kg	Típico
305	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.245** W/kg	Típico
306	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.222** W/kg	Típico
307	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.718** W/kg	Típico
308	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.746** W/kg	Típico
309	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00742** VA/kg	Típico
310	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00689** VA/kg	Típico
311	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0251** VA/kg	Típico
312	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Típico
313	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0502** VA/kg	Típico
314	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0512** VA/kg	Típico
315	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0831** VA/kg	Típico
316	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0839** VA/kg	Típico
317	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1224** VA/kg	Típico
318	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1218** VA/kg	Típico
319	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Típico
320	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Típico
321	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Típico
322	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Típico
323	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Típico
324	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** VA/kg	Típico
325	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.328** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
326	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.330** VA/kg	Típico
327	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.396** VA/kg	Típico
328	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.394** VA/kg	Típico
329	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.465** VA/kg	Típico
330	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.469** VA/kg	Típico
331	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.549** VA/kg	Típico
332	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.544** VA/kg	Típico
333	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.638** VA/kg	Típico
334	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.633** VA/kg	Típico
335	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.732** VA/kg	Típico
336	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.741** VA/kg	Típico
337	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.867** VA/kg	Típico
338	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.856** VA/kg	Típico
339	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.024** VA/kg	Típico
340	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.039** VA/kg	Típico
341	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.311** VA/kg	Típico
342	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.329** VA/kg	Típico
343	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Típico
344	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Típico
345	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.36** VA/kg	Típico
346	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.38** VA/kg	Típico
347	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00361** W/kg	Típico
348	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01382** W/kg	Típico
349	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** W/kg	Típico
350	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** W/kg	Típico
351	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0818** W/kg	Típico
352	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1159** W/kg	Típico
353	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1556** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
354	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Típico
355	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Típico
356	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.310** W/kg	Típico
357	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.374** W/kg	Típico
358	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.444** W/kg	Típico
359	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.522** W/kg	Típico
360	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.607** W/kg	Típico
361	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Máximo garantido
362	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Típico
363	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.702** W/kg	Típico
364	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.811** W/kg	Típico
365	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Máximo garantido
366	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.946** W/kg	Típico
367	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Típico
368	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.145** W/kg	Típico
369	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.551** W/kg	Típico
370	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/kg	Típico
371	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0208** VA/kg	Típico
372	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0438** VA/kg	Típico
373	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0736** VA/kg	Típico
374	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1092** VA/kg	Típico
375	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1505** VA/kg	Típico
376	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1974** VA/kg	Típico
377	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.251** VA/kg	Típico
378	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.312** VA/kg	Típico
379	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.383** VA/kg	Típico
380	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.466** VA/kg	Típico
381	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.563** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
382	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.679** VA/kg	Típico
383	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.818** VA/kg	Típico
384	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.993** VA/kg	Típico
385	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.234** VA/kg	Típico
386	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.635** VA/kg	Típico
387	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.70** VA/kg	Típico
388	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.88** VA/kg	Típico
389	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00140** W/lb	Típico
390	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00528** W/lb	Típico
391	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0117** W/lb	Típico
392	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0205** W/lb	Típico
393	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Típico
394	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0451** W/lb	Típico
395	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.061** W/lb	Típico
396	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0791** W/lb	Típico
397	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0995** W/lb	Típico
398	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Típico
399	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Típico
400	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.176** W/lb	Típico
401	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.208** W/lb	Típico
402	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.246** W/lb	Típico
403	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Máximo garantido
404	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Típico
405	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Típico
406	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.352** W/lb	Típico
407	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.479** W/lb	Máximo garantido
408	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Típico
409	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
410	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.607** W/lb	Típico
411	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.797** W/lb	Típico
412	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00399** VA/lb	Típico
413	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Típico
414	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Típico
415	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0433** VA/lb	Típico
416	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0621** VA/lb	Típico
417	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0829** VA/lb	Típico
418	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.106** VA/lb	Típico
419	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.131** VA/lb	Típico
420	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Típico
421	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.188** VA/lb	Típico
422	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.223** VA/lb	Típico
423	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.263** VA/lb	Típico
424	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.314** VA/lb	Típico
425	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.382** VA/lb	Típico
426	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** VA/lb	Típico
427	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.698** VA/lb	Típico
428	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** VA/lb	Típico
429	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Típico
430	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.0** VA/lb	Típico
431	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00148** W/lb	Típico
432	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00547** W/lb	Típico
433	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0119** W/lb	Típico
434	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0206** W/lb	Típico
435	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Típico
436	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0450** W/lb	Típico
437	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0607** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
438	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0788** W/lb	Típico
439	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0994** W/lb	Típico
440	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Típico
441	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Típico
442	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.177** W/lb	Típico
443	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.210** W/lb	Típico
444	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.248** W/lb	Típico
445	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Máximo garantido
446	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.295** W/lb	Típico
447	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.294** W/lb	Típico
448	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.358** W/lb	Típico
449	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.488** W/lb	Máximo garantido
450	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Típico
451	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Típico
452	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.638** W/lb	Típico
453	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.84** W/lb	Típico
454	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00347** VA/lb	Típico
455	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Típico
456	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** VA/lb	Típico
457	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0366** VA/lb	Típico
458	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0526** VA/lb	Típico
459	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0703** VA/lb	Típico
460	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0900** VA/lb	Típico
461	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.112** VA/lb	Típico
462	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** VA/lb	Típico
463	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.162** VA/lb	Típico
464	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.193** VA/lb	Típico
465	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
466	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.272** VA/lb	Típico
467	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** VA/lb	Típico
468	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.426** VA/lb	Típico
469	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.608** VA/lb	Típico
470	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** VA/lb	Típico
471	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Típico
472	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Típico
473	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00154** W/lb	Típico
474	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Típico
475	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00581** W/lb	Típico
476	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0127** W/lb	Típico
477	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0125** W/lb	Típico
478	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0218** W/lb	Típico
479	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0222** W/lb	Típico
480	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0343** W/lb	Típico
481	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Típico
482	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0489** W/lb	Típico
483	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0477** W/lb	Típico
484	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0641** W/lb	Típico
485	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0659** W/lb	Típico
486	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0854** W/lb	Típico
487	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0829** W/lb	Típico
488	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.107** W/lb	Típico
489	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.104** W/lb	Típico
490	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.132** W/lb	Típico
491	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.128** W/lb	Típico
492	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Típico
493	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.159** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
494	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Típico
495	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.189** W/lb	Típico
496	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.223** W/lb	Típico
497	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Típico
498	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.263** W/lb	Típico
499	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Típico
500	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.340** W/lb	Máximo garantido
501	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Típico
502	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Típico
503	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.311** W/lb	Típico
504	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.374** W/lb	Típico
505	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.363** W/lb	Típico
506	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.530** W/lb	Máximo garantido
507	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.455** W/lb	Típico
508	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.457** W/lb	Típico
509	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.468** W/lb	Típico
510	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.609** W/lb	Típico
511	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.631** W/lb	Típico
512	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.824** W/lb	Típico
513	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.795** W/lb	Típico
514	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00458** VA/lb	Típico
515	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00413** VA/lb	Típico
516	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0139** VA/lb	Típico
517	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0152** VA/lb	Típico
518	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** VA/lb	Típico
519	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0279** VA/lb	Típico
520	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0449** VA/lb	Típico
521	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
522	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0683** VA/lb	Típico
523	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0645** VA/lb	Típico
524	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0910** VA/lb	Típico
525	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0862** VA/lb	Típico
526	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** VA/lb	Típico
527	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Típico
528	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.136** VA/lb	Típico
529	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Típico
530	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Típico
531	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.165** VA/lb	Típico
532	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.207** VA/lb	Típico
533	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.196** VA/lb	Típico
534	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.244** VA/lb	Típico
535	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.232** VA/lb	Típico
536	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Típico
537	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Típico
538	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.325** VA/lb	Típico
539	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Típico
540	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.392** VA/lb	Típico
541	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.410** VA/lb	Típico
542	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.521** VA/lb	Típico
543	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.494** VA/lb	Típico
544	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Típico
545	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** VA/lb	Típico
546	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** VA/lb	Típico
547	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** VA/lb	Típico
548	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.19** VA/lb	Típico
549	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.24** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
550	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**11.7** VA/lb	Típico
551	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Típico
552	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00155** W/lb	Típico
553	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00576** W/lb	Típico
554	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0126** W/lb	Típico
555	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0219** W/lb	Típico
556	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Típico
557	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0478** W/lb	Típico
558	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0643** W/lb	Típico
559	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0833** W/lb	Típico
560	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.105** W/lb	Típico
561	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.129** W/lb	Típico
562	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.155** W/lb	Típico
563	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.185** W/lb	Típico
564	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.219** W/lb	Típico
565	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.258** W/lb	Típico
566	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.313** W/lb	Máximo garantido
567	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Típico
568	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Típico
569	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Típico
570	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.477** W/lb	Máximo garantido
571	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Típico
572	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Típico
573	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.617** W/lb	Típico
574	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.805** W/lb	Típico
575	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00403** VA/lb	Típico
576	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Típico
577	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
578	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0434** VA/lb	Típico
579	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0622** VA/lb	Típico
580	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0834** VA/lb	Típico
581	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.107** VA/lb	Típico
582	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.132** VA/lb	Típico
583	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.160** VA/lb	Típico
584	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Típico
585	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.227** VA/lb	Típico
586	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.268** VA/lb	Típico
587	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.319** VA/lb	Típico
588	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.387** VA/lb	Típico
589	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.491** VA/lb	Típico
590	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.686** VA/lb	Típico
591	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** VA/lb	Típico
592	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.23** VA/lb	Típico
593	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Típico
594	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Típico
595	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00556** W/lb	Típico
596	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0122** W/lb	Típico
597	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0212** W/lb	Típico
598	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0326** W/lb	Típico
599	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0465** W/lb	Típico
600	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0628** W/lb	Típico
601	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0817** W/lb	Típico
602	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Típico
603	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Típico
604	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Típico
605	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.184** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
606	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Típico
607	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.256** W/lb	Típico
608	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.316** W/lb	Máximo garantido
609	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Típico
610	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Típico
611	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Típico
612	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.484** W/lb	Máximo garantido
613	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.465** W/lb	Típico
614	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.464** W/lb	Típico
615	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.627** W/lb	Típico
616	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.806** W/lb	Típico
617	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00336** VA/lb	Típico
618	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0112** VA/lb	Típico
619	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0225** VA/lb	Típico
620	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0364** VA/lb	Típico
621	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0524** VA/lb	Típico
622	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0706** VA/lb	Típico
623	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0908** VA/lb	Típico
624	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.113** VA/lb	Típico
625	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** VA/lb	Típico
626	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** VA/lb	Típico
627	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.197** VA/lb	Típico
628	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.235** VA/lb	Típico
629	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** VA/lb	Típico
630	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.344** VA/lb	Típico
631	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.441** VA/lb	Típico
632	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.627** VA/lb	Típico
633	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
634	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/lb	Típico
635	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Típico
636	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00150** W/lb	Típico
637	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0056** W/lb	Típico
638	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0123** W/lb	Típico
639	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0214** W/lb	Típico
640	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0329** W/lb	Típico
641	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0469** W/lb	Típico
642	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0633** W/lb	Típico
643	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0821** W/lb	Típico
644	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Típico
645	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Típico
646	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Típico
647	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Típico
648	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Típico
649	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Típico
650	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Máximo garantido
651	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Típico
652	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Típico
653	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.360** W/lb	Típico
654	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.453** W/lb	Máximo garantido
655	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Típico
656	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Típico
657	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.603** W/lb	Típico
658	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.796** W/lb	Típico
659	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00379** VA/lb	Típico
660	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0127** VA/lb	Típico
661	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0255** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
662	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0412** VA/lb	Típico
663	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0593** VA/lb	Típico
664	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0796** VA/lb	Típico
665	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.102** VA/lb	Típico
666	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Típico
667	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.154** VA/lb	Típico
668	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.184** VA/lb	Típico
669	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.218** VA/lb	Típico
670	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.257** VA/lb	Típico
671	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.306** VA/lb	Típico
672	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.370** VA/lb	Típico
673	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.469** VA/lb	Típico
674	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.652** VA/lb	Típico
675	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Típico
676	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Típico
677	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.4** VA/lb	Típico
678	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00189** W/lb	Típico
679	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00183** W/lb	Típico
680	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00702** W/lb	Típico
681	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00707** W/lb	Típico
682	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Típico
683	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0153** W/lb	Típico
684	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0264** W/lb	Típico
685	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Típico
686	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Típico
687	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0400** W/lb	Típico
688	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0564** W/lb	Típico
689	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0568** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
690	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0761** W/lb	Típico
691	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0753** W/lb	Típico
692	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0968** W/lb	Típico
693	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0981** W/lb	Típico
694	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.121** W/lb	Típico
695	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.123** W/lb	Típico
696	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.151** W/lb	Típico
697	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.148** W/lb	Típico
698	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.179** W/lb	Típico
699	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.182** W/lb	Típico
700	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.217** W/lb	Típico
701	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.214** W/lb	Típico
702	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Típico
703	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.253** W/lb	Típico
704	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.298** W/lb	Típico
705	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.300** W/lb	Típico
706	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Máximo garantido
707	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.354** W/lb	Típico
708	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.353** W/lb	Típico
709	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Típico
710	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.421** W/lb	Típico
711	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.418** W/lb	Típico
712	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Máximo garantido
713	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.520** W/lb	Típico
714	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.518** W/lb	Típico
715	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.514** W/lb	Típico
716	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.680** W/lb	Típico
717	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.658** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
718	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.770** W/lb	Típico
719	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.845** W/lb	Típico
720	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00424** VA/lb	Típico
721	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00472** VA/lb	Típico
722	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0141** VA/lb	Típico
723	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0154** VA/lb	Típico
724	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Típico
725	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** VA/lb	Típico
726	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0457** VA/lb	Típico
727	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0488** VA/lb	Típico
728	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Típico
729	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0699** VA/lb	Típico
730	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0937** VA/lb	Típico
731	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Típico
732	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Típico
733	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.120** VA/lb	Típico
734	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** VA/lb	Típico
735	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.149** VA/lb	Típico
736	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.181** VA/lb	Típico
737	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Típico
738	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.208** VA/lb	Típico
739	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.218** VA/lb	Típico
740	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Típico
741	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.248** VA/lb	Típico
742	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.294** VA/lb	Típico
743	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.306** VA/lb	Típico
744	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.365** VA/lb	Típico
745	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.351** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
746	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.424** VA/lb	Típico
747	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.437** VA/lb	Típico
748	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Típico
749	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.533** VA/lb	Típico
750	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** VA/lb	Típico
751	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.726** VA/lb	Típico
752	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** VA/lb	Típico
753	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Típico
754	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.72** VA/lb	Típico
755	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.50** VA/lb	Típico
756	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.4** VA/lb	Típico
757	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**16.4** VA/lb	Típico
758	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Típico
759	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00719** W/lb	Típico
760	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0155** W/lb	Típico
761	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Típico
762	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Típico
763	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0565** W/lb	Típico
764	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0756** W/lb	Típico
765	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0976** W/lb	Típico
766	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.122** W/lb	Típico
767	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.150** W/lb	Típico
768	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.181** W/lb	Típico
769	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.216** W/lb	Típico
770	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Típico
771	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.299** W/lb	Típico
772	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Máximo garantido
773	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.352** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
774	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Típico
775	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.423** W/lb	Típico
776	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Máximo garantido
777	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.527** W/lb	Típico
778	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.525** W/lb	Típico
779	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.688** W/lb	Típico
780	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.876** W/lb	Típico
781	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00378** VA/lb	Típico
782	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0125** VA/lb	Típico
783	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0249** VA/lb	Típico
784	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0403** VA/lb	Típico
785	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** VA/lb	Típico
786	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0786** VA/lb	Típico
787	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Típico
788	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Típico
789	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** VA/lb	Típico
790	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.186** VA/lb	Típico
791	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.221** VA/lb	Típico
792	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.262** VA/lb	Típico
793	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.310** VA/lb	Típico
794	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.371** VA/lb	Típico
795	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.459** VA/lb	Típico
796	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.613** VA/lb	Típico
797	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** VA/lb	Típico
798	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.90** VA/lb	Típico
799	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Típico
800	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Típico
801	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
802	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0075** W/lb	Típico
803	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00757** W/lb	Típico
804	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Típico
805	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0165** W/lb	Típico
806	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0286** W/lb	Típico
807	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Típico
808	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Típico
809	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Típico
810	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0617** W/lb	Típico
811	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0620** W/lb	Típico
812	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0833** W/lb	Típico
813	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0828** W/lb	Típico
814	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Típico
815	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Típico
816	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Típico
817	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.134** W/lb	Típico
818	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.165** W/lb	Típico
819	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Típico
820	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.199** W/lb	Típico
821	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Típico
822	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Típico
823	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.240** W/lb	Típico
824	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Típico
825	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** W/lb	Típico
826	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** W/lb	Típico
827	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.330** W/lb	Típico
828	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Máximo garantido
829	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
830	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Típico
831	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Típico
832	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.462** W/lb	Típico
833	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.463** W/lb	Típico
834	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Máximo garantido
835	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.563** W/lb	Típico
836	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Típico
837	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Típico
838	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.719** W/lb	Típico
839	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.717** W/lb	Típico
840	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.898** W/lb	Típico
841	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.895** W/lb	Típico
842	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00398** VA/lb	Típico
843	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00418** VA/lb	Típico
844	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0138** VA/lb	Típico
845	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Típico
846	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** VA/lb	Típico
847	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** VA/lb	Típico
848	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0448** VA/lb	Típico
849	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0447** VA/lb	Típico
850	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0652** VA/lb	Típico
851	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0650** VA/lb	Típico
852	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0882** VA/lb	Típico
853	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Típico
854	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Típico
855	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Típico
856	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.144** VA/lb	Típico
857	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
858	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** VA/lb	Típico
859	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.177** VA/lb	Típico
860	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Típico
861	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Típico
862	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.259** VA/lb	Típico
863	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Típico
864	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Típico
865	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Típico
866	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Típico
867	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** VA/lb	Típico
868	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.452** VA/lb	Típico
869	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Típico
870	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Típico
871	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.572** VA/lb	Típico
872	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.783** VA/lb	Típico
873	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.788** VA/lb	Típico
874	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** VA/lb	Típico
875	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Típico
876	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.11** VA/lb	Típico
877	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.76** VA/lb	Típico
878	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Típico
879	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Típico
880	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00212** W/lb	Típico
881	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00789** W/lb	Típico
882	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0170** W/lb	Típico
883	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0293** W/lb	Típico
884	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0446** W/lb	Típico
885	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0631** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
886	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0847** W/lb	Típico
887	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.109** W/lb	Típico
888	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** W/lb	Típico
889	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.169** W/lb	Típico
890	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.204** W/lb	Típico
891	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.242** W/lb	Típico
892	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Típico
893	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.334** W/lb	Típico
894	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Máximo garantido
895	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Típico
896	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Típico
897	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Típico
898	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Máximo garantido
899	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.569** W/lb	Típico
900	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Típico
901	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.723** W/lb	Típico
902	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.899** W/lb	Típico
903	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00346** VA/lb	Típico
904	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Típico
905	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0233** VA/lb	Típico
906	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0383** VA/lb	Típico
907	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** VA/lb	Típico
908	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0770** VA/lb	Típico
909	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Típico
910	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.128** VA/lb	Típico
911	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Típico
912	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Típico
913	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
914	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Típico
915	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.327** VA/lb	Típico
916	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.396** VA/lb	Típico
917	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.498** VA/lb	Típico
918	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Típico
919	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** VA/lb	Típico
920	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.67** VA/lb	Típico
921	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Típico
922	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00251** W/lb	Típico
923	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00247** W/lb	Típico
924	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00921** W/lb	Típico
925	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Típico
926	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0199** W/lb	Típico
927	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0197** W/lb	Típico
928	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0338** W/lb	Típico
929	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0342** W/lb	Típico
930	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0518** W/lb	Típico
931	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0513** W/lb	Típico
932	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0728** W/lb	Típico
933	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0721** W/lb	Típico
934	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0971** W/lb	Típico
935	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0964** W/lb	Típico
936	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.125** W/lb	Típico
937	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.124** W/lb	Típico
938	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** W/lb	Típico
939	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.156** W/lb	Típico
940	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** W/lb	Típico
941	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.190** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
942	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** W/lb	Típico
943	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.229** W/lb	Típico
944	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Típico
945	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Típico
946	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.321** W/lb	Típico
947	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.322** W/lb	Típico
948	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.376** W/lb	Típico
949	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.375** W/lb	Típico
950	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Máximo garantido
951	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Típico
952	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Típico
953	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.437** W/lb	Típico
954	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Típico
955	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.517** W/lb	Típico
956	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Máximo garantido
957	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.627** W/lb	Típico
958	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.612** W/lb	Típico
959	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.625** W/lb	Típico
960	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.765** W/lb	Típico
961	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.776** W/lb	Típico
962	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.943** W/lb	Típico
963	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.921** W/lb	Típico
964	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00406** VA/lb	Típico
965	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00393** VA/lb	Típico
966	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Típico
967	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0132** VA/lb	Típico
968	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0270** VA/lb	Típico
969	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
970	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0443** VA/lb	Típico
971	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0440** VA/lb	Típico
972	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0648** VA/lb	Típico
973	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0651** VA/lb	Típico
974	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0889** VA/lb	Típico
975	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0893** VA/lb	Típico
976	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.117** VA/lb	Típico
977	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Típico
978	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.147** VA/lb	Típico
979	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.148** VA/lb	Típico
980	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** VA/lb	Típico
981	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.183** VA/lb	Típico
982	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.222** VA/lb	Típico
983	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** VA/lb	Típico
984	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.264** VA/lb	Típico
985	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** VA/lb	Típico
986	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** VA/lb	Típico
987	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** VA/lb	Típico
988	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.379** VA/lb	Típico
989	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Típico
990	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.444** VA/lb	Típico
991	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Típico
992	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.544** VA/lb	Típico
993	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.571** VA/lb	Típico
994	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.713** VA/lb	Típico
995	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.761** VA/lb	Típico
996	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** VA/lb	Típico
997	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.38** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
998	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Típico
999	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.16** VA/lb	Típico
1000	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.2** VA/lb	Típico
1001	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.4** VA/lb	Típico
1002	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00261** W/lb	Típico
1003	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00956** W/lb	Típico
1004	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Típico
1005	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0350** W/lb	Típico
1006	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Típico
1007	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0741** W/lb	Típico
1008	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0988** W/lb	Típico
1009	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Típico
1010	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Típico
1011	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.194** W/lb	Típico
1012	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.233** W/lb	Típico
1013	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.276** W/lb	Típico
1014	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.324** W/lb	Típico
1015	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.378** W/lb	Típico
1016	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Máximo garantido
1017	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.439** W/lb	Típico
1018	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Típico
1019	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Típico
1020	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Máximo garantido
1021	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.614** W/lb	Típico
1022	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.611** W/lb	Típico
1023	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Típico
1024	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.953** W/lb	Típico
1025	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00367** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1026	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** VA/lb	Típico
1027	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0253** VA/lb	Típico
1028	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0418** VA/lb	Típico
1029	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0618** VA/lb	Típico
1030	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0850** VA/lb	Típico
1031	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.112** VA/lb	Típico
1032	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.141** VA/lb	Típico
1033	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Típico
1034	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1 T (B)	**0.212** VA/lb	Típico
1035	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.254** VA/lb	Típico
1036	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.300** VA/lb	Típico
1037	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.354** VA/lb	Típico
1038	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.420** VA/lb	Típico
1039	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.509** VA/lb	Típico
1040	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.658** VA/lb	Típico
1041	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.04** VA/lb	Típico
1042	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.04** VA/lb	Típico
1043	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.8** VA/lb	Típico
1044	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00269** W/kg	Típico
1045	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01022** W/kg	Típico
1046	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0223** W/kg	Típico
1047	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0394** W/kg	Típico
1048	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0609** W/kg	Típico
1049	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0864** W/kg	Típico
1050	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1160** W/kg	Típico
1051	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1500** W/kg	Típico
1052	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1883** W/kg	Típico
1053	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.232** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1054	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.280** W/kg	Típico
1055	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.334** W/kg	Típico
1056	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.394** W/kg	Típico
1057	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.460** W/kg	Típico
1058	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.536** W/kg	Típico
1059	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Típico
1060	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.619** W/kg	Típico
1061	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Máximo garantido
1062	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Típico
1063	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.730** W/kg	Típico
1064	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.893** W/kg	Típico
1065	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.242** W/kg	Típico
1066	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00314** W/kg	Típico
1067	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01202** W/kg	Típico
1068	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0264** W/kg	Típico
1069	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0462** W/kg	Típico
1070	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0712** W/kg	Típico
1071	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1010** W/kg	Típico
1072	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1359** W/kg	Típico
1073	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1761** W/kg	Típico
1074	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.2220** W/kg	Típico
1075	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1 T (B)	**0.273** W/kg	Típico
1076	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.330** W/kg	Típico
1077	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.393** W/kg	Típico
1078	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.462** W/kg	Típico
1079	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** W/kg	Típico
1080	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.619** W/kg	Típico
1081	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1082	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** W/kg	Típico
1083	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Máximo garantido
1084	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/kg	Típico
1085	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Típico
1086	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.007** W/kg	Típico
1087	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.362** W/kg	Típico

Desempenho a 60 Hz

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1088	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Típico
1089	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01276** W/kg	Típico
1090	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0276** W/kg	Típico
1091	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0482** W/kg	Típico
1092	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0745** W/kg	Típico
1093	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1060** W/kg	Típico
1094	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1437** W/kg	Típico
1095	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1873** W/kg	Típico
1096	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2368** W/kg	Típico
1097	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.293** W/kg	Típico
1098	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.355** W/kg	Típico
1099	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.422** W/kg	Típico
1100	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.496** W/kg	Típico
1101	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.577** W/kg	Típico
1102	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Típico
1103	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.650** W/kg	Típico
1104	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.764** W/kg	Típico
1105	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Máximo garantido
1106	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1107	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.897** W/kg	Típico
1108	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.090** W/kg	Típico
1109	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.512** W/kg	Típico
1110	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00419** W/kg	Típico
1111	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00464** W/kg	Típico
1112	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01587** W/kg	Típico
1113	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Típico
1114	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0365** W/kg	Típico
1115	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0349** W/kg	Típico
1116	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0633** W/kg	Típico
1117	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0609** W/kg	Típico
1118	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0934** W/kg	Típico
1119	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0969** W/kg	Típico
1120	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1368** W/kg	Típico
1121	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1321** W/kg	Típico
1122	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1770** W/kg	Típico
1123	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1831** W/kg	Típico
1124	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.228** W/kg	Típico
1125	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.236** W/kg	Típico
1126	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.286** W/kg	Típico
1127	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.296** W/kg	Típico
1128	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.351** W/kg	Típico
1129	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.363** W/kg	Típico
1130	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.438** W/kg	Típico
1131	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.423** W/kg	Típico
1132	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.503** W/kg	Típico
1133	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.520** W/kg	Típico
1134	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.611** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1135	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.591** W/kg	Típico
1136	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.687** W/kg	Típico
1137	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.711** W/kg	Típico
1138	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Máximo garantido
1139	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.822** W/kg	Típico
1140	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.796** W/kg	Típico
1141	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Típico
1142	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.916** W/kg	Típico
1143	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.952** W/kg	Típico
1144	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Máximo garantido
1145	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Típico
1146	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.080** W/kg	Típico
1147	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.116** W/kg	Típico
1148	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.348** W/kg	Típico
1149	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.383** W/kg	Típico
1150	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.92** W/kg	Típico
1151	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.98** W/kg	Típico
1152	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00785** VA/kg	Típico
1153	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00844** VA/kg	Típico
1154	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0290** VA/kg	Típico
1155	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0275** VA/kg	Típico
1156	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0595** VA/kg	Típico
1157	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0575** VA/kg	Típico
1158	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0957** VA/kg	Típico
1159	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0976** VA/kg	Típico
1160	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1420** VA/kg	Típico
1161	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1406** VA/kg	Típico
1162	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1921** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1163	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1917** VA/kg	Típico
1164	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.249** VA/kg	Típico
1165	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.248** VA/kg	Típico
1166	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.311** VA/kg	Típico
1167	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.309** VA/kg	Típico
1168	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.380** VA/kg	Típico
1169	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Típico
1170	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.455** VA/kg	Típico
1171	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.451** VA/kg	Típico
1172	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.537** VA/kg	Típico
1173	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.531** VA/kg	Típico
1174	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.628** VA/kg	Típico
1175	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.621** VA/kg	Típico
1176	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** VA/kg	Típico
1177	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.725** VA/kg	Típico
1178	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.840** VA/kg	Típico
1179	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.853** VA/kg	Típico
1180	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.005** VA/kg	Típico
1181	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.996** VA/kg	Típico
1182	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.168** VA/kg	Típico
1183	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.209** VA/kg	Típico
1184	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.576** VA/kg	Típico
1185	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.581** VA/kg	Típico
1186	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.82** VA/kg	Típico
1187	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.69** VA/kg	Típico
1188	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.43** VA/kg	Típico
1189	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.70** VA/kg	Típico
1190	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00385** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1191	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01451** W/kg	Típico
1192	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Típico
1193	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0554** W/kg	Típico
1194	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0852** W/kg	Típico
1195	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1210** W/kg	Típico
1196	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1628** W/kg	Típico
1197	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.211** W/kg	Típico
1198	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.265** W/kg	Típico
1199	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.325** W/kg	Típico
1200	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.394** W/kg	Típico
1201	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.470** W/kg	Típico
1202	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.555** W/kg	Típico
1203	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.648** W/kg	Típico
1204	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Máximo garantido
1205	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Típico
1206	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Típico
1207	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.867** W/kg	Típico
1208	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Máximo garantido
1209	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Típico
1210	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.017** W/kg	Típico
1211	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.264** W/kg	Típico
1212	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.766** W/kg	Típico
1213	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00717** VA/kg	Típico
1214	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0250** VA/kg	Típico
1215	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0523** VA/kg	Típico
1216	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0873** VA/kg	Típico
1217	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1293** VA/kg	Típico
1218	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1776** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1219	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.233** VA/kg	Típico
1220	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** VA/kg	Típico
1221	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.367** VA/kg	Típico
1222	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** VA/kg	Típico
1223	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.551** VA/kg	Típico
1224	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.671** VA/kg	Típico
1225	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.819** VA/kg	Típico
1226	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.000** VA/kg	Típico
1227	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.225** VA/kg	Típico
1228	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.524** VA/kg	Típico
1229	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.04** VA/kg	Típico
1230	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.48** VA/kg	Típico
1231	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.19** VA/kg	Típico
1232	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** W/kg	Típico
1233	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00514** W/kg	Típico
1234	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01873** W/kg	Típico
1235	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01938** W/kg	Típico
1236	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0414** W/kg	Típico
1237	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0426** W/kg	Típico
1238	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0723** W/kg	Típico
1239	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0739** W/kg	Típico
1240	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1105** W/kg	Típico
1241	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1129** W/kg	Típico
1242	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1589** W/kg	Típico
1243	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1558** W/kg	Típico
1244	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.212** W/kg	Típico
1245	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.208** W/kg	Típico
1246	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.272** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1247	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.267** W/kg	Típico
1248	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.341** W/kg	Típico
1249	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.334** W/kg	Típico
1250	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.417** W/kg	Típico
1251	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.409** W/kg	Típico
1252	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.502** W/kg	Típico
1253	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.492** W/kg	Típico
1254	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.595** W/kg	Típico
1255	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.584** W/kg	Típico
1256	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.686** W/kg	Típico
1257	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.698** W/kg	Típico
1258	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.811** W/kg	Típico
1259	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.798** W/kg	Típico
1260	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Máximo garantido
1261	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Típico
1262	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Típico
1263	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.924** W/kg	Típico
1264	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.080** W/kg	Típico
1265	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.064** W/kg	Típico
1266	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Máximo garantido
1267	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.250** W/kg	Típico
1268	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Típico
1269	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.258** W/kg	Típico
1270	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.523** W/kg	Típico
1271	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.534** W/kg	Típico
1272	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.09** W/kg	Típico
1273	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.11** W/kg	Típico
1274	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00853** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1275	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00912** VA/kg	Típico
1276	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0319** VA/kg	Típico
1277	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0307** VA/kg	Típico
1278	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0645** VA/kg	Típico
1279	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0657** VA/kg	Típico
1280	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1071** VA/kg	Típico
1281	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1079** VA/kg	Típico
1282	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1574** VA/kg	Típico
1283	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1569** VA/kg	Típico
1284	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.214** VA/kg	Típico
1285	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.212** VA/kg	Típico
1286	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.278** VA/kg	Típico
1287	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.273** VA/kg	Típico
1288	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.347** VA/kg	Típico
1289	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.341** VA/kg	Típico
1290	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.424** VA/kg	Típico
1291	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.414** VA/kg	Típico
1292	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.507** VA/kg	Típico
1293	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.495** VA/kg	Típico
1294	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.597** VA/kg	Típico
1295	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.583** VA/kg	Típico
1296	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.680** VA/kg	Típico
1297	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.697** VA/kg	Típico
1298	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.809** VA/kg	Típico
1299	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.791** VA/kg	Típico
1300	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.915** VA/kg	Típico
1301	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.937** VA/kg	Típico
1302	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.092** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1303	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.069** VA/kg	Típico
1304	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.304** VA/kg	Típico
1305	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.268** VA/kg	Típico
1306	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.664** VA/kg	Típico
1307	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.665** VA/kg	Típico
1308	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.58** VA/kg	Típico
1309	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.75** VA/kg	Típico
1310	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.02** VA/kg	Típico
1311	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**9.82** VA/kg	Típico
1312	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00441** W/kg	Típico
1313	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Típico
1314	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0370** W/kg	Típico
1315	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0647** W/kg	Típico
1316	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0996** W/kg	Típico
1317	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1413** W/kg	Típico
1318	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1900** W/kg	Típico
1319	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.246** W/kg	Típico
1320	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.309** W/kg	Típico
1321	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.380** W/kg	Típico
1322	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.459** W/kg	Típico
1323	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.547** W/kg	Típico
1324	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.644** W/kg	Típico
1325	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.749** W/kg	Típico
1326	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Máximo garantido
1327	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.865** W/kg	Típico
1328	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Típico
1329	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.994** W/kg	Típico
1330	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Máximo garantido

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1331	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Típico
1332	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.154** W/kg	Típico
1333	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.405** W/kg	Típico
1334	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.876** W/kg	Típico
1335	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00683** VA/kg	Típico
1336	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0244** VA/kg	Típico
1337	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0518** VA/kg	Típico
1338	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0874** VA/kg	Típico
1339	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1306** VA/kg	Típico
1340	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1808** VA/kg	Típico
1341	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.238** VA/kg	Típico
1342	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.303** VA/kg	Típico
1343	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Típico
1344	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.463** VA/kg	Típico
1345	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.565** VA/kg	Típico
1346	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.685** VA/kg	Típico
1347	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.829** VA/kg	Típico
1348	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.999** VA/kg	Típico
1349	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.200** VA/kg	Típico
1350	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.453** VA/kg	Típico
1351	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.887** VA/kg	Típico
1352	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/kg	Típico
1353	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.15** VA/kg	Típico
1354	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00586** W/kg	Típico
1355	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00569** W/kg	Típico
1356	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0214** W/kg	Típico
1357	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0218** W/kg	Típico
1358	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0463** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1359	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** W/kg	Típico
1360	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0799** W/kg	Típico
1361	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0812** W/kg	Típico
1362	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1232** W/kg	Típico
1363	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1211** W/kg	Típico
1364	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1727** W/kg	Típico
1365	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1699** W/kg	Típico
1366	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.230** W/kg	Típico
1367	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.226** W/kg	Típico
1368	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.289** W/kg	Típico
1369	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** W/kg	Típico
1370	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.360** W/kg	Típico
1371	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.368** W/kg	Típico
1372	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.439** W/kg	Típico
1373	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** W/kg	Típico
1374	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.527** W/kg	Típico
1375	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.540** W/kg	Típico
1376	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.625** W/kg	Típico
1377	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.640** W/kg	Típico
1378	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.748** W/kg	Típico
1379	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** W/kg	Típico
1380	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.868** W/kg	Típico
1381	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.849** W/kg	Típico
1382	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Máximo garantido
1383	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.999** W/kg	Típico
1384	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.982** W/kg	Típico
1385	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Típico
1386	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.149** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1387	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.126** W/kg	Típico
1388	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Máximo garantido
1389	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.31** W/kg	Típico
1390	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.333** W/kg	Típico
1391	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.313** W/kg	Típico
1392	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.596** W/kg	Típico
1393	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.629** W/kg	Típico
1394	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.22** W/kg	Típico
1395	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.26** W/kg	Típico
1396	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00878** VA/kg	Típico
1397	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00946** VA/kg	Típico
1398	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0323** VA/kg	Típico
1399	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0311** VA/kg	Típico
1400	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0659** VA/kg	Típico
1401	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0647** VA/kg	Típico
1402	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1073** VA/kg	Típico
1403	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1083** VA/kg	Típico
1404	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1577** VA/kg	Típico
1405	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1584** VA/kg	Típico
1406	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Típico
1407	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Típico
1408	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.279** VA/kg	Típico
1409	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.280** VA/kg	Típico
1410	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.352** VA/kg	Típico
1411	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.350** VA/kg	Típico
1412	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.429** VA/kg	Típico
1413	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.431** VA/kg	Típico
1414	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.518** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1415	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.515** VA/kg	Típico
1416	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.609** VA/kg	Típico
1417	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.614** VA/kg	Típico
1418	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.720** VA/kg	Típico
1419	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.713** VA/kg	Típico
1420	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.830** VA/kg	Típico
1421	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.837** VA/kg	Típico
1422	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.960** VA/kg	Típico
1423	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.972** VA/kg	Típico
1424	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.120** VA/kg	Típico
1425	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.134** VA/kg	Típico
1426	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.331** VA/kg	Típico
1427	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.351** VA/kg	Típico
1428	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.683** VA/kg	Típico
1429	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.706** VA/kg	Típico
1430	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Típico
1431	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Típico
1432	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Típico
1433	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Típico
1434	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00487** W/kg	Típico
1435	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01871** W/kg	Típico
1436	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0413** W/kg	Típico
1437	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0720** W/kg	Típico
1438	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1103** W/kg	Típico
1439	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1559** W/kg	Típico
1440	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.209** W/kg	Típico
1441	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** W/kg	Típico
1442	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.337** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1443	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.413** W/kg	Típico
1444	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.498** W/kg	Típico
1445	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.592** W/kg	Típico
1446	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.696** W/kg	Típico
1447	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.809** W/kg	Típico
1448	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.99** W/kg	Máximo garantido
1449	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Típico
1450	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Típico
1451	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.079** W/kg	Típico
1452	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Máximo garantido
1453	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Típico
1454	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.252** W/kg	Típico
1455	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.506** W/kg	Típico
1456	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.02** W/kg	Típico
1457	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00741** VA/kg	Típico
1458	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0268** VA/kg	Típico
1459	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0566** VA/kg	Típico
1460	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0952** VA/kg	Típico
1461	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1416** VA/kg	Típico
1462	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1954** VA/kg	Típico
1463	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.257** VA/kg	Típico
1464	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.326** VA/kg	Típico
1465	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.405** VA/kg	Típico
1466	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.498** VA/kg	Típico
1467	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.605** VA/kg	Típico
1468	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.730** VA/kg	Típico
1469	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.877** VA/kg	Típico
1470	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.053** VA/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1471	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.271** VA/kg	Típico
1472	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.566** VA/kg	Típico
1473	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.05** VA/kg	Típico
1474	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.31** VA/kg	Típico
1475	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.25** VA/kg	Típico
1476	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00182** W/lb	Típico
1477	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00688** W/lb	Típico
1478	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Típico
1479	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Típico
1480	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0409** W/lb	Típico
1481	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0584** W/lb	Típico
1482	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0788** W/lb	Típico
1483	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Típico
1484	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Típico
1485	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.158** W/lb	Típico
1486	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.191** W/lb	Típico
1487	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** W/lb	Típico
1488	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.269** W/lb	Típico
1489	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.317** W/lb	Típico
1490	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Máximo garantido
1491	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Típico
1492	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Típico
1493	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.451** W/lb	Típico
1494	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.609** W/lb	Máximo garantido
1495	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Típico
1496	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Típico
1497	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Típico
1498	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.00** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1499	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** VA/lb	Típico
1500	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0164** VA/lb	Típico
1501	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0330** VA/lb	Típico
1502	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** VA/lb	Típico
1503	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0765** VA/lb	Típico
1504	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.102** VA/lb	Típico
1505	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Típico
1506	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Típico
1507	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.196** VA/lb	Típico
1508	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.234** VA/lb	Típico
1509	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.277** VA/lb	Típico
1510	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.328** VA/lb	Típico
1511	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.390** VA/lb	Típico
1512	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.474** VA/lb	Típico
1513	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** VA/lb	Típico
1514	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.853** VA/lb	Típico
1515	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** VA/lb	Típico
1516	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.17** VA/lb	Típico
1517	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.3** VA/lb	Típico
1518	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00193** W/lb	Típico
1519	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00716** W/lb	Típico
1520	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0156** W/lb	Típico
1521	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0269** W/lb	Típico
1522	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0412** W/lb	Típico
1523	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0585** W/lb	Típico
1524	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0789** W/lb	Típico
1525	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Típico
1526	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1527	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.159** W/lb	Típico
1528	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.192** W/lb	Típico
1529	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.230** W/lb	Típico
1530	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.271** W/lb	Típico
1531	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.320** W/lb	Típico
1532	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Máximo garantido
1533	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Típico
1534	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Típico
1535	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.459** W/lb	Típico
1536	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.620** W/lb	Máximo garantido
1537	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Típico
1538	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Típico
1539	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.807** W/lb	Típico
1540	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.06** W/lb	Típico
1541	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00426** VA/lb	Típico
1542	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0142** VA/lb	Típico
1543	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Típico
1544	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Típico
1545	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0655** VA/lb	Típico
1546	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0879** VA/lb	Típico
1547	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** VA/lb	Típico
1548	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.140** VA/lb	Típico
1549	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.171** VA/lb	Típico
1550	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.205** VA/lb	Típico
1551	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.243** VA/lb	Típico
1552	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Típico
1553	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Típico
1554	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.416** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1555	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.531** VA/lb	Típico
1556	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.749** VA/lb	Típico
1557	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** VA/lb	Típico
1558	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.66** VA/lb	Típico
1559	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.5** VA/lb	Típico
1560	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00192** W/lb	Típico
1561	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00201** W/lb	Típico
1562	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00742** W/lb	Típico
1563	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00762** W/lb	Típico
1564	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0167** W/lb	Típico
1565	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0163** W/lb	Típico
1566	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0291** W/lb	Típico
1567	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Típico
1568	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0447** W/lb	Típico
1569	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0438** W/lb	Típico
1570	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Típico
1571	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0636** W/lb	Típico
1572	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0858** W/lb	Típico
1573	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0834** W/lb	Típico
1574	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Típico
1575	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.111** W/lb	Típico
1576	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.140** W/lb	Típico
1577	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Típico
1578	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.172** W/lb	Típico
1579	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Típico
1580	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Típico
1581	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.207** W/lb	Típico
1582	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.246** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1583	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Típico
1584	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Típico
1585	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.291** W/lb	Típico
1586	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.341** W/lb	Típico
1587	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Típico
1588	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.445** W/lb	Máximo garantido
1589	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Típico
1590	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.394** W/lb	Típico
1591	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.402** W/lb	Típico
1592	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.467** W/lb	Típico
1593	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.481** W/lb	Típico
1594	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.700** W/lb	Máximo garantido
1595	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.581** W/lb	Típico
1596	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.585** W/lb	Típico
1597	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.598** W/lb	Típico
1598	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.773** W/lb	Típico
1599	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.801** W/lb	Típico
1600	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.03** W/lb	Típico
1601	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.999** W/lb	Típico
1602	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00504** VA/lb	Típico
1603	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00560** VA/lb	Típico
1604	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0186** VA/lb	Típico
1605	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Típico
1606	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0369** VA/lb	Típico
1607	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** VA/lb	Típico
1608	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0592** VA/lb	Típico
1609	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0555** VA/lb	Típico
1610	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0799** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1611	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0846** VA/lb	Típico
1612	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.107** VA/lb	Típico
1613	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Típico
1614	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.144** VA/lb	Típico
1615	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.137** VA/lb	Típico
1616	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** VA/lb	Típico
1617	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.179** VA/lb	Típico
1618	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** VA/lb	Típico
1619	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Típico
1620	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.246** VA/lb	Típico
1621	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.259** VA/lb	Típico
1622	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.306** VA/lb	Típico
1623	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.291** VA/lb	Típico
1624	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.360** VA/lb	Típico
1625	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.343** VA/lb	Típico
1626	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.406** VA/lb	Típico
1627	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.429** VA/lb	Típico
1628	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.489** VA/lb	Típico
1629	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.511** VA/lb	Típico
1630	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.645** VA/lb	Típico
1631	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.612** VA/lb	Típico
1632	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.839** VA/lb	Típico
1633	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Típico
1634	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Típico
1635	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** VA/lb	Típico
1636	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.84** VA/lb	Típico
1637	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.90** VA/lb	Típico
1638	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.7** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1639	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Típico
1640	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00202** W/lb	Típico
1641	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00753** W/lb	Típico
1642	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Típico
1643	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Típico
1644	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Típico
1645	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Típico
1646	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0836** W/lb	Típico
1647	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Típico
1648	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Típico
1649	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.167** W/lb	Típico
1650	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.202** W/lb	Típico
1651	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.241** W/lb	Típico
1652	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Típico
1653	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.335** W/lb	Típico
1654	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.405** W/lb	Máximo garantido
1655	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Típico
1656	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Típico
1657	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.473** W/lb	Típico
1658	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.610** W/lb	Máximo garantido
1659	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Típico
1660	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Típico
1661	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.784** W/lb	Típico
1662	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Típico
1663	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00493** VA/lb	Típico
1664	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0165** VA/lb	Típico
1665	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0332** VA/lb	Típico
1666	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0536** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1667	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0772** VA/lb	Típico
1668	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.104** VA/lb	Típico
1669	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.133** VA/lb	Típico
1670	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** VA/lb	Típico
1671	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.200** VA/lb	Típico
1672	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.240** VA/lb	Típico
1673	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.284** VA/lb	Típico
1674	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.336** VA/lb	Típico
1675	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.399** VA/lb	Típico
1676	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.483** VA/lb	Típico
1677	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.610** VA/lb	Típico
1678	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Típico
1679	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Típico
1680	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.92** VA/lb	Típico
1681	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Típico
1682	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Típico
1683	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00735** W/lb	Típico
1684	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0161** W/lb	Típico
1685	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Típico
1686	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0428** W/lb	Típico
1687	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.061** W/lb	Típico
1688	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0822** W/lb	Típico
1689	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Típico
1690	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Típico
1691	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Típico
1692	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Típico
1693	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Típico
1694	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1695	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.333** W/lb	Típico
1696	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.410** W/lb	Máximo garantido
1697	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Típico
1698	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Típico
1699	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.472** W/lb	Típico
1700	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Máximo garantido
1701	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Típico
1702	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Típico
1703	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.795** W/lb	Típico
1704	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Típico
1705	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00414** VA/lb	Típico
1706	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0140** VA/lb	Típico
1707	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0281** VA/lb	Típico
1708	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Típico
1709	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Típico
1710	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0890** VA/lb	Típico
1711	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Típico
1712	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Típico
1713	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Típico
1714	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.211** VA/lb	Típico
1715	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.251** VA/lb	Típico
1716	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.298** VA/lb	Típico
1717	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.356** VA/lb	Típico
1718	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.433** VA/lb	Típico
1719	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Típico
1720	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.774** VA/lb	Típico
1721	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** VA/lb	Típico
1722	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.81** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1723	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Típico
1724	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Típico
1725	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00734** W/lb	Típico
1726	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0160** W/lb	Típico
1727	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Típico
1728	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0429** W/lb	Típico
1729	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0611** W/lb	Típico
1730	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0824** W/lb	Típico
1731	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Típico
1732	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Típico
1733	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Típico
1734	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Típico
1735	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Típico
1736	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Típico
1737	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Típico
1738	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Máximo garantido
1739	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Típico
1740	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Típico
1741	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Típico
1742	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.580** W/lb	Máximo garantido
1743	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Típico
1744	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Típico
1745	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.767** W/lb	Típico
1746	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.01** W/lb	Típico
1747	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00463** VA/lb	Típico
1748	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0156** VA/lb	Típico
1749	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0314** VA/lb	Típico
1750	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0510** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1751	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0737** VA/lb	Típico
1752	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0991** VA/lb	Típico
1753	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.127** VA/lb	Típico
1754	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.158** VA/lb	Típico
1755	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.192** VA/lb	Típico
1756	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.230** VA/lb	Típico
1757	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.273** VA/lb	Típico
1758	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.323** VA/lb	Típico
1759	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.383** VA/lb	Típico
1760	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.463** VA/lb	Típico
1761	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Típico
1762	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.803** VA/lb	Típico
1763	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** VA/lb	Típico
1764	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.64** VA/lb	Típico
1765	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Típico
1766	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00249** W/lb	Típico
1767	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00242** W/lb	Típico
1768	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00935** W/lb	Típico
1769	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Típico
1770	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Típico
1771	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Típico
1772	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0346** W/lb	Típico
1773	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0347** W/lb	Típico
1774	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Típico
1775	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0531** W/lb	Típico
1776	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0742** W/lb	Típico
1777	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0748** W/lb	Típico
1778	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.100** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1779	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0990** W/lb	Típico
1780	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Típico
1781	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Típico
1782	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Típico
1783	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.162** W/lb	Típico
1784	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.195** W/lb	Típico
1785	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Típico
1786	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.239** W/lb	Típico
1787	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.236** W/lb	Típico
1788	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.281** W/lb	Típico
1789	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.285** W/lb	Típico
1790	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.333** W/lb	Típico
1791	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.336** W/lb	Típico
1792	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.395** W/lb	Típico
1793	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.391** W/lb	Típico
1794	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Máximo garantido
1795	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.460** W/lb	Típico
1796	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.462** W/lb	Típico
1797	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.463** W/lb	Típico
1798	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.546** W/lb	Típico
1799	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.550** W/lb	Típico
1800	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Máximo garantido
1801	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.666** W/lb	Típico
1802	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.673** W/lb	Típico
1803	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.670** W/lb	Típico
1804	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.845** W/lb	Típico
1805	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.872** W/lb	Típico
1806	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.090** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1807	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.990** W/lb	Típico
1808	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00524** VA/lb	Típico
1809	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/lb	Típico
1810	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0176** VA/lb	Típico
1811	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0192** VA/lb	Típico
1812	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0354** VA/lb	Típico
1813	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0381** VA/lb	Típico
1814	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0613** VA/lb	Típico
1815	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0574** VA/lb	Típico
1816	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Típico
1817	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0881** VA/lb	Típico
1818	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.118** VA/lb	Típico
1819	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Típico
1820	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Típico
1821	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.145** VA/lb	Típico
1822	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.181** VA/lb	Típico
1823	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.189** VA/lb	Típico
1824	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.221** VA/lb	Típico
1825	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Típico
1826	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.265** VA/lb	Típico
1827	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Típico
1828	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.316** VA/lb	Típico
1829	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.329** VA/lb	Típico
1830	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.374** VA/lb	Típico
1831	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.389** VA/lb	Típico
1832	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.445** VA/lb	Típico
1833	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** VA/lb	Típico
1834	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.553** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1835	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** VA/lb	Típico
1836	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.694** VA/lb	Típico
1837	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.669** VA/lb	Típico
1838	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.883** VA/lb	Típico
1839	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.901** VA/lb	Típico
1840	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** VA/lb	Típico
1841	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** VA/lb	Típico
1842	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.25** VA/lb	Típico
1843	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.52** VA/lb	Típico
1844	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.1** VA/lb	Típico
1845	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**20.0** VA/lb	Típico
1846	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00256** W/lb	Típico
1847	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00953** W/lb	Típico
1848	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Típico
1849	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0351** W/lb	Típico
1850	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0532** W/lb	Típico
1851	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0747** W/lb	Típico
1852	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0998** W/lb	Típico
1853	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Típico
1854	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.161** W/lb	Típico
1855	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Típico
1856	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.238** W/lb	Típico
1857	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.284** W/lb	Típico
1858	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.335** W/lb	Típico
1859	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.393** W/lb	Típico
1860	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Máximo garantido
1861	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Típico
1862	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1863	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.551** W/lb	Típico
1864	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Máximo garantido
1865	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Típico
1866	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Típico
1867	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.881** W/lb	Típico
1868	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.11** W/lb	Típico
1869	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.0047** VA/lb	Típico
1870	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0157** VA/lb	Típico
1871	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0315** VA/lb	Típico
1872	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0511** VA/lb	Típico
1873	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0740** VA/lb	Típico
1874	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Típico
1875	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** VA/lb	Típico
1876	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Típico
1877	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.199** VA/lb	Típico
1878	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.239** VA/lb	Típico
1879	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.285** VA/lb	Típico
1880	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.337** VA/lb	Típico
1881	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.398** VA/lb	Típico
1882	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.475** VA/lb	Típico
1883	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.583** VA/lb	Típico
1884	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.769** VA/lb	Típico
1885	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Típico
1886	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.53** VA/lb	Típico
1887	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.4** VA/lb	Típico
1888	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00260** W/lb	Típico
1889	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00259** W/lb	Típico
1890	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0101** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1891	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0100** W/lb	Típico
1892	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0219** W/lb	Típico
1893	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0220** W/lb	Típico
1894	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Típico
1895	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Típico
1896	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0580** W/lb	Típico
1897	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** W/lb	Típico
1898	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0823** W/lb	Típico
1899	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0819** W/lb	Típico
1900	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** W/lb	Típico
1901	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.111** W/lb	Típico
1902	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** W/lb	Típico
1903	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** W/lb	Típico
1904	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.180** W/lb	Típico
1905	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** W/lb	Típico
1906	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.220** W/lb	Típico
1907	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.218** W/lb	Típico
1908	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.263** W/lb	Típico
1909	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** W/lb	Típico
1910	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** W/lb	Típico
1911	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.317** W/lb	Típico
1912	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** W/lb	Típico
1913	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/lb	Típico
1914	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/lb	Típico
1915	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.438** W/lb	Típico
1916	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Máximo garantido
1917	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Típico
1918	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1919	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Típico
1920	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Típico
1921	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.605** W/lb	Típico
1922	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Máximo garantido
1923	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Típico
1924	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Típico
1925	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.733** W/lb	Típico
1926	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.930** W/lb	Típico
1927	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.925** W/lb	Típico
1928	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Típico
1929	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Típico
1930	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00496** VA/lb	Típico
1931	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00521** VA/lb	Típico
1932	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0174** VA/lb	Típico
1933	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Típico
1934	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0347** VA/lb	Típico
1935	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0348** VA/lb	Típico
1936	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0567** VA/lb	Típico
1937	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0569** VA/lb	Típico
1938	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Típico
1939	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0827** VA/lb	Típico
1940	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Típico
1941	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Típico
1942	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Típico
1943	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Típico
1944	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.185** VA/lb	Típico
1945	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.186** VA/lb	Típico
1946	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.228** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1947	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.229** VA/lb	Típico
1948	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Típico
1949	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.276** VA/lb	Típico
1950	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** VA/lb	Típico
1951	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.332** VA/lb	Típico
1952	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Típico
1953	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Típico
1954	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.474** VA/lb	Típico
1955	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.476** VA/lb	Típico
1956	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Típico
1957	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.580** VA/lb	Típico
1958	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.722** VA/lb	Típico
1959	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.733** VA/lb	Típico
1960	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.980** VA/lb	Típico
1961	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.975** VA/lb	Típico
1962	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.65** VA/lb	Típico
1963	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.78** VA/lb	Típico
1964	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.99** VA/lb	Típico
1965	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.57** VA/lb	Típico
1966	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.8** VA/lb	Típico
1967	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Típico
1968	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00281** W/lb	Típico
1969	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0105** W/lb	Típico
1970	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** W/lb	Típico
1971	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0391** W/lb	Típico
1972	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0596** W/lb	Típico
1973	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.084** W/lb	Típico
1974	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
1975	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** W/lb	Típico
1976	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** W/lb	Típico
1977	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.224** W/lb	Típico
1978	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.271** W/lb	Típico
1979	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.320** W/lb	Típico
1980	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.377** W/lb	Típico
1981	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.440** W/lb	Típico
1982	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Máximo garantido
1983	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Típico
1984	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Típico
1985	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Típico
1986	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Máximo garantido
1987	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Típico
1988	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Típico
1989	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.931** W/lb	Típico
1990	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Típico
1991	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** VA/lb	Típico
1992	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0147** VA/lb	Típico
1993	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0299** VA/lb	Típico
1994	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0494** VA/lb	Típico
1995	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** VA/lb	Típico
1996	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Típico
1997	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Típico
1998	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** VA/lb	Típico
1999	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Típico
2000	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.249** VA/lb	Típico
2001	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.303** VA/lb	Típico
2002	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.357** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
2003	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.424** VA/lb	Típico
2004	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.510** VA/lb	Típico
2005	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.635** VA/lb	Típico
2006	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.862** VA/lb	Típico
2007	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.49** VA/lb	Típico
2008	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.46** VA/lb	Típico
2009	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Típico
2010	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00329** W/lb	Típico
2011	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00334** W/lb	Típico
2012	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** W/lb	Típico
2013	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0123** W/lb	Típico
2014	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** W/lb	Típico
2015	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0265** W/lb	Típico
2016	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/lb	Típico
2017	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0453** W/lb	Típico
2018	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0687** W/lb	Típico
2019	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0694** W/lb	Típico
2020	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0973** W/lb	Típico
2021	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0964** W/lb	Típico
2022	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** W/lb	Típico
2023	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.129** W/lb	Típico
2024	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** W/lb	Típico
2025	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** W/lb	Típico
2026	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.207** W/lb	Típico
2027	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.208** W/lb	Típico
2028	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.253** W/lb	Típico
2029	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.254** W/lb	Típico
2030	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
2031	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Típico
2032	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.363** W/lb	Típico
2033	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.362** W/lb	Típico
2034	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.427** W/lb	Típico
2035	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.425** W/lb	Típico
2036	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.496** W/lb	Típico
2037	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.498** W/lb	Típico
2038	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Máximo garantido
2039	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Típico
2040	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Típico
2041	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.578** W/lb	Típico
2042	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** W/lb	Típico
2043	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.676** W/lb	Típico
2044	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Máximo garantido
2045	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Típico
2046	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Típico
2047	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Típico
2048	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.02** W/lb	Típico
2049	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.00** W/lb	Típico
2050	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.22** W/lb	Típico
2051	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.19** W/lb	Típico
2052	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00516** VA/lb	Típico
2053	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00499** VA/lb	Típico
2054	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0173** VA/lb	Típico
2055	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0169** VA/lb	Típico
2056	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** VA/lb	Típico
2057	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0346** VA/lb	Típico
2058	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0572** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
2059	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0576** VA/lb	Típico
2060	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0848** VA/lb	Típico
2061	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** VA/lb	Típico
2062	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Típico
2063	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Típico
2064	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Típico
2065	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.153** VA/lb	Típico
2066	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Típico
2067	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Típico
2068	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.239** VA/lb	Típico
2069	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.238** VA/lb	Típico
2070	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.288** VA/lb	Típico
2071	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.290** VA/lb	Típico
2072	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.345** VA/lb	Típico
2073	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.348** VA/lb	Típico
2074	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.409** VA/lb	Típico
2075	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.414** VA/lb	Típico
2076	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.493** VA/lb	Típico
2077	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.484** VA/lb	Típico
2078	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.591** VA/lb	Típico
2079	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Típico
2080	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.734** VA/lb	Típico
2081	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.699** VA/lb	Típico
2082	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.904** VA/lb	Típico
2083	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.965** VA/lb	Típico
2084	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.71** VA/lb	Típico
2085	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Típico
2086	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.13** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
2087	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**5.01** VA/lb	Típico
2088	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Típico
2089	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.2** VA/lb	Típico
2090	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00343** W/lb	Típico
2091	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0129** W/lb	Típico
2092	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** W/lb	Típico
2093	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0470** W/lb	Típico
2094	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0709** W/lb	Típico
2095	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0994** W/lb	Típico
2096	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.132** W/lb	Típico
2097	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** W/lb	Típico
2098	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.212** W/lb	Típico
2099	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.258** W/lb	Típico
2100	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.310** W/lb	Típico
2101	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.368** W/lb	Típico
2102	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.431** W/lb	Típico
2103	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.501** W/lb	Típico
2104	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Máximo garantido
2105	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Típico
2106	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Típico
2107	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.677** W/lb	Típico
2108	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Máximo garantido
2109	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Típico
2110	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Típico
2111	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.010** W/lb	Típico
2112	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.24** W/lb	Típico
2113	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00471** VA/lb	Típico
2114	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0161** VA/lb	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
2115	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0331** VA/lb	Típico
2116	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0549** VA/lb	Típico
2117	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** VA/lb	Típico
2118	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Típico
2119	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Típico
2120	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.187** VA/lb	Típico
2121	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Típico
2122	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1 T (B)	**0.279** VA/lb	Típico
2123	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.334** VA/lb	Típico
2124	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** VA/lb	Típico
2125	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.465** VA/lb	Típico
2126	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.549** VA/lb	Típico
2127	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.661** VA/lb	Típico
2128	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.842** VA/lb	Típico
2129	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** VA/lb	Típico
2130	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.70** VA/lb	Típico
2131	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Potência aparente específica de excitação	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.6** VA/lb	Típico
2132	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00358** W/kg	Típico
2133	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01359** W/kg	Típico
2134	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** W/kg	Típico
2135	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0527** W/kg	Típico
2136	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** W/kg	Típico
2137	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1152** W/kg	Típico
2138	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1546** W/kg	Típico
2139	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1997** W/kg	Típico
2140	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2510** W/kg	Típico
2141	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.309** W/kg	Típico
2142	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.373** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
2143	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.445** W/kg	Típico
2144	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.525** W/kg	Típico
2145	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.613** W/kg	Típico
2146	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Típico
2147	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.711** W/kg	Típico
2148	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.819** W/kg	Típico
2149	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Máximo garantido
2150	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Típico
2151	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.961** W/kg	Típico
2152	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.165** W/kg	Típico
2153	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.594** W/kg	Típico
2154	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Típico
2155	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01620** W/kg	Típico
2156	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0356** W/kg	Típico
2157	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0624** W/kg	Típico
2158	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0958** W/kg	Típico
2159	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1358** W/kg	Típico
2160	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1825** W/kg	Típico
2161	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.2360** W/kg	Típico
2162	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2970** W/kg	Típico
2163	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1 T (B)	**0.365** W/kg	Típico
2164	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.441** W/kg	Típico
2165	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.525** W/kg	Típico
2166	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.616** W/kg	Típico
2167	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.715** W/kg	Típico
2168	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Típico
2169	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.825** W/kg	Típico
2170	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.945** W/kg	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
2171	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Máximo garantido
2172	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Típico
2173	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.099** W/kg	Típico
2174	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.323** W/kg	Típico
2175	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Perdas específicas no núcleo	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.773** W/kg	Típico

Outras propriedades

Frequência não informada separadamente

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
2176	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantido
2177	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.90** T	Típico
2178	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.880** T	Mínimo garantido
2179	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.917** T	Típico
2180	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.880** T	Mínimo garantido
2181	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.916** T	Típico
2182	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.880** T	Mínimo garantido
2183	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.918** T	Típico
2184	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.880** T	Mínimo garantido
2185	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.918** T	Típico
2186	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.890** T	Mínimo garantido
2187	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.920** T	Típico
2188	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.880** T	Mínimo garantido
2189	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.917** T	Típico
2190	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Mínimo garantido
2191	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Típico
2192	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Mínimo garantido
2193	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Típico
2194	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Mínimo garantido
2195	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Típico

Número	Fabricante / grau	Espessura mm	Propriedade	Ponto de ensaio	Valor	Tipo de valor
2196	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Mínimo garantido
2197	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Típico
2198	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Mínimo garantido
2199	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Típico
2200	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Mínimo garantido
2201	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Típico
2202	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Mínimo garantido
2203	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Típico
2204	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Mínimo garantido
2205	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Indução magnética	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Típico
2206	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantido
2207	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.91** T	Típico
2208	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.87** T	Mínimo garantido
2209	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Indução magnética	H = 800 A/m	**1.91** T	Típico

Fontes dos fabricantes e condições de ensaio

Use as referências de tabelas e linhas para localizar as condições de ensaio originais.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels

Revisão May 2021 (printed, back cover) Documento oficial

PDF, página 8 · Linhas da tabela 473, 475-476, 479-480, 482, 485-486, 488, 490, 493, 495-496, 498, 503-504, 509, 511-512, 678, 681, 683-684, 686, 689-690, 693, 695-696, 699-700, 702, 705, 707, 710, 713, 716, 719, 800, 802, 804, 807-808, 811-812, 815-816, 819, 821, 823-824, 826, 830, 833, 835, 839, 841, 922, 924, 927-928, 931, 933, 935, 937-938, 941, 943, 945-946, 949, 953-954, 958, 960, 962, 1561, 1563-1564, 1566, 1568, 1571-1572, 1575-1576, 1578, 1581-1582, 1585-1586, 1591, 1593, 1597, 1599-1600, 1766, 1768, 1771-1772, 1775, 1777-1778, 1780, 1783, 1785-1786, 1789, 1791-1792, 1797, 1799, 1802, 1805-1806, 1888, 1891-1892, 1895, 1897-1898, 1901, 1903-1904, 1906, 1909, 1911, 1913, 1915, 1919-1920, 1925, 1927-1928, 2011, 2013, 2015, 2017-2018, 2021, 2023-2024, 2026, 2028, 2030, 2033, 2035-2036, 2041, 2043, 2047, 2049-2050

Páginas de referência e métodos de ensaio Typical core loss · Epstein conforme ASTM A343

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, página 8 · Linhas da tabela 474, 477-478, 481, 483-484, 487, 489, 491-492, 494, 497, 499, 502, 505, 507, 510, 513, 679-680, 682, 685, 687-688, 691-692, 694, 697-698, 701, 703-704, 708, 711, 715, 717-718, 801, 803, 805-806, 809-810, 813-814, 817-818, 820, 822, 825, 827, 829, 832, 836, 838, 840, 923, 925-926, 929-930, 932, 934, 936, 939-940, 942, 944, 947-948, 952, 955, 959, 961, 963, 1560, 1562, 1565, 1567, 1569-1570, 1573-1574, 1577, 1579-1580, 1583-1584, 1587, 1589, 1592, 1595, 1598, 1601, 1767, 1769-1770, 1773-1774, 1776, 1779, 1781-1782, 1784, 1787-1788, 1790, 1793, 1796, 1798, 1801, 1804, 1807, 1889-1890, 1893-1894, 1896, 1899-1900, 1902, 1905, 1907-1908, 1910, 1912, 1914, 1918, 1921, 1923, 1926, 1929, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019-2020, 2022, 2025, 2027, 2029, 2031-2032, 2034, 2037, 2039, 2042, 2046, 2048, 2051

Páginas de referência e métodos de ensaio Typical core loss · Ensaio de chapa única após o cisalhamento conforme ASTM A804

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, página 3 · Linhas da tabela 500, 506, 706, 712, 828, 834, 950, 956, 1588, 1594, 1794, 1800, 1916, 1922, 2038, 2044

Páginas de referência e métodos de ensaio TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Ensaio de chapa única após o cisalhamento conforme ASTM A804

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, página 3 · Linhas da tabela 501, 508, 709, 714, 831, 837, 951, 957, 1590, 1596, 1795, 1803, 1917, 1924, 2040, 2045

Páginas de referência e métodos de ensaio TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Ensaio de chapa única após o cisalhamento conforme ASTM A804

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, página 9 · Linhas da tabela 514, 517-518, 521-522, 524, 527, 529-530, 532, 534, 537, 539, 541-542, 544, 547-548, 550, 721, 723, 725, 727, 729-730, 733, 735-736, 739-740, 743-744, 747-748, 750, 752, 755-756, 843-844, 847, 849, 851-852, 855-856, 859, 861, 863-864, 866, 869-870, 872, 875-876, 879, 964, 966, 968, 970, 973, 975-976, 979, 981-982, 985-986, 988, 991, 993, 995, 997, 999-1000, 1603-1604, 1606, 1608, 1611, 1613-1614, 1617-1618, 1621-1622, 1624, 1627, 1629-1630, 1633-1634, 1636, 1639, 1809, 1811, 1813-1814, 1817-1818, 1820, 1823, 1825, 1827, 1829, 1831, 1833-1834, 1836, 1838, 1841-1842, 1844, 1931-1932, 1935-1936, 1939, 1941-1942, 1944, 1946, 1949-1950, 1952, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963-1964, 1966, 2052, 2054, 2056, 2059-2060, 2062, 2065-2066, 2068, 2071, 2073, 2075-2076, 2078, 2080, 2083-2084, 2087, 2089

Páginas de referência e métodos de ensaio Typical RMS exciting power · Ensaio de chapa única após o cisalhamento conforme ASTM A804

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, página 9 · Linhas da tabela 515-516, 519-520, 523, 525-526, 528, 531, 533, 535-536, 538, 540, 543, 545-546, 549, 551, 720, 722, 724, 726, 728, 731-732, 734, 737-738, 741-742, 745-746, 749, 751, 753-754, 757, 842, 845-846, 848, 850, 853-854, 857-858, 860, 862, 865, 867-868, 871, 873-874, 877-878, 965, 967, 969, 971-972, 974, 977-978, 980, 983-984, 987, 989-990, 992, 994, 996,

998, 1001, 1602, 1605, 1607, 1609-1610, 1612, 1615-1616, 1619-1620, 1623, 1625-1626, 1628, 1631-1632, 1635, 1637-1638, 1808, 1810, 1812, 1815-1816, 1819, 1821-1822, 1824, 1826, 1828, 1830, 1832, 1835, 1837, 1839-1840, 1843, 1845, 1930, 1933-1934, 1937-1938, 1940, 1943, 1945, 1947-1948, 1951, 1953-1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1965, 1967, 2053, 2055, 2057-2058, 2061, 2063-2064, 2067, 2069-2070, 2072, 2074, 2077, 2079, 2081-2082, 2085-2086, 2088

Páginas de referência e métodos de ensaio Typical RMS exciting power · Epstein conforme ASTM A343

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels

Revisão October 2023 (printed, back cover) Documento oficial

PDF, página 11 · Linhas da tabela 389-402, 404, 406, 408, 410-411, 431-444, 447-448, 450, 452-453, 552-565, 568-569, 571, 573-574, 636-649, 651, 653, 655, 657-658, 1476-1489, 1492-1493, 1495, 1497-1498, 1518-1531, 1534-1535, 1538-1540, 1640-1653, 1655, 1657, 1660-1662, 1724-1737, 1739, 1741, 1744-1746

Páginas de referência e métodos de ensaio Table 8 — Typical core loss · Epstein conforme ASTM A343

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, página 3 · Linhas da tabela 403, 407, 445, 449, 566, 570, 608, 612, 650, 654, 772, 776, 894, 898, 1016, 1020, 1490, 1494, 1532, 1536, 1654, 1658, 1696, 1700, 1738, 1742, 1860, 1864, 1982, 1986, 2104, 2108

Páginas de referência e métodos de ensaio TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein conforme ASTM A343

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, página 4 · Linhas da tabela 405, 409, 446, 451, 567, 572, 610, 614, 652, 656, 773, 778, 895, 900, 1018, 1021, 1491, 1496, 1533, 1537, 1656, 1659, 1697, 1702, 1740, 1743, 1861, 1866, 1983, 1988, 2106, 2110

Páginas de referência e métodos de ensaio TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein conforme ASTM A343

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF, página 13 · Linhas da tabela 412-430, 454-472, 575-593, 659-677, 1499-1517, 1541-1559, 1663-1681, 1747-1765

Páginas de referência e métodos de ensaio Table 10 — Typical RMS exciting power · Epstein conforme ASTM A343

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, página 12 · Linhas da tabela 594-607, 609, 611, 613, 615-616, 758-771, 774-775, 777, 779-780, 880-893, 896-897, 899, 901-902, 1002-1015, 1017, 1019, 1022-1024, 1682-1695, 1698-1699, 1701, 1703-1704, 1846-1859, 1862-1863, 1865, 1867-1868, 1968-1981, 1984-1985, 1987, 1989-1990, 2090-2103, 2105, 2107, 2109, 2111-2112

Páginas de referência e métodos de ensaio Table 9 — Typical core loss · Epstein conforme ASTM A343

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, página 14 · Linhas da tabela 617-635, 781-799, 903-921, 1025-1043, 1705-1723, 1869-1887, 1991-2009, 2113-2131

Páginas de referência e métodos de ensaio Table 11 — Typical RMS exciting power · Epstein conforme ASTM A343

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF, página 3 · Linhas da tabela 2190, 2192, 2194, 2196, 2198, 2200

Páginas de referência e métodos de ensaio TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein conforme ASTM A343

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.0 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF, página 4 · Linhas da tabela 2191, 2193, 2195, 2197, 2199, 2201

Páginas de referência e métodos de ensaio TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein conforme ASTM A343

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.4 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF, página 3 · **Linhas da tabela 2202, 2204**
Páginas de referência e métodos de ensaio TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Epstein conforme ASTM A343
Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 17.8 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF, página 4 · **Linhas da tabela 2203, 2205**
Páginas de referência e métodos de ensaio TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Epstein conforme ASTM A343
Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.2 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel
Revisão October 2024 (printed, back cover) Documento oficial

PDF, página 12 · **Linhas da tabela 23, 25, 28, 30-31, 33, 36, 38-39, 42, 44, 46-47, 49, 54, 56, 58, 62, 64, 146-147, 149, 152, 154-155, 157, 159, 162, 164-165, 167, 170, 172, 174, 177, 181, 183, 186, 268-269, 271, 274-275, 278, 280-281, 284, 286-287, 289, 292-293, 296, 300, 304-305, 308, 1111, 1113-1114, 1116, 1119-1120, 1123, 1125, 1127, 1129-1130, 1133-1134, 1137, 1139, 1143, 1147, 1149, 1151, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241-1242, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1257-1258, 1261, 1264, 1269, 1271, 1273, 1354, 1357, 1359, 1361-1362, 1364, 1366, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377-1378, 1380, 1383, 1386, 1390, 1393, 1395**
Páginas de referência e métodos de ensaio Table 10 — Typical core loss · Epstein conforme ASTM A343
Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF, página 10 · **Linhas da tabela 24, 26-27, 29, 32, 34-35, 37, 40-41, 43, 45, 48, 50, 52, 55, 60-61, 63, 103-116, 119-120, 122, 124-125, 145, 148, 150-151, 153, 156, 158, 160-161, 163, 166, 168-169, 171, 176, 178, 182, 184-185, 225-238, 241-242, 244, 246-247, 267, 270, 272-273, 276-277, 279, 282-283, 285, 288, 290-291, 294, 298-299, 302, 306-307, 347-360, 363-364, 366, 368-369, 1110, 1112, 1115, 1117-1118, 1121-1122, 1124, 1126, 1128, 1131-1132, 1135-1136, 1140, 1142, 1146, 1148, 1150, 1190-1203, 1206-1207, 1210-1212, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255-1256, 1259, 1263, 1265, 1267, 1270, 1272, 1312-1325, 1327, 1329, 1332-1334, 1355-1356, 1358, 1360, 1363, 1365, 1367-1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1379, 1381, 1384, 1387, 1391-1392, 1394, 1434-1447, 1449, 1451, 1454-1456**
Páginas de referência e métodos de ensaio Table 8 — Typical core loss · Ensaio de chapa única após o cisalhamento conforme ASTM A804
Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, página 3 · **Linhas da tabela 51, 57, 117, 121, 173, 179, 239, 243, 295, 301, 361, 365, 1138, 1144, 1204, 1208, 1260, 1266, 1326, 1330, 1382, 1388, 1448, 1452**
Páginas de referência e métodos de ensaio Table 1 — Guaranteed core loss · Ensaio de chapa única após o cisalhamento conforme ASTM A804
Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, página 3 · **Linhas da tabela 53, 59, 118, 123, 175, 180, 240, 245, 297, 303, 362, 367, 1141, 1145, 1205, 1209, 1262, 1268, 1328, 1331, 1385, 1389, 1450, 1453**
Páginas de referência e métodos de ensaio Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · Ensaio de chapa única após o cisalhamento conforme ASTM A804
Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, página 11 · **Linhas da tabela 65, 68, 70, 72-73, 75, 77, 79, 81, 84, 86, 88-89, 91, 93, 95, 98-99, 101, 126-144, 188-189, 192-193, 196, 198, 200, 202-203, 205, 207, 210-211, 214, 216, 218-219, 221, 223, 248-266, 309, 311, 314, 316-317, 319, 321, 324-325, 328-329, 332, 334-335, 338-339, 341, 344, 346, 370-388, 1153-1154, 1156, 1159-1160, 1162, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177-1178, 1181-1182, 1185-1186, 1189, 1213-1231, 1275-1276, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295-1296, 1299-1300, 1303, 1305-1306, 1309-1310, 1335-1353, 1397-1398, 1400, 1403, 1405, 1407-1408, 1411-1412, 1415-1416, 1419-1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1433, 1457-1475**
Páginas de referência e métodos de ensaio Table 9 — Typical RMS exciting power · Ensaio de chapa única após o cisalhamento conforme ASTM A804
Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, página 12 · **Linhas da tabela 66-67, 69, 71, 74, 76, 78, 80, 82-83, 85, 87, 90, 92, 94, 96-97, 100, 102, 187, 190-191, 194-195, 197, 199, 201, 204, 206, 208-209, 212-213, 215, 217, 220, 222, 224, 310, 312-313, 315, 318, 320, 322-323, 326-327, 330-331,**

333, 336-337, 340, 342-343, 345, 1152, 1155, 1157-1158, 1161, 1163-1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1179-1180, 1183-1184, 1187-1188, 1274, 1277-1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1297-1298, 1301-1302, 1304, 1307-1308, 1311, 1396, 1399, 1401-1402, 1404, 1406, 1409-1410, 1413-1414, 1417-1418, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431-1432

Páginas de referência e métodos de ensaio Table 10, lower panel — RMS exciting power · Epstein conforme ASTM A343

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF, página 3 · Linhas da tabela 2178, 2180, 2182, 2184, 2186, 2188

Páginas de referência e métodos de ensaio Table 1 — Guaranteed core loss · Não informado para a indução magnética

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

PDF, página 3 · Linhas da tabela 2179, 2181, 2183, 2185, 2187, 2189

Páginas de referência e métodos de ensaio Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · Não informado para a indução magnética

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels

Revisão July 2025 (printed, back cover) Documento oficial

PDF, página 4 · Linhas da tabela 1-15, 17, 19, 21-22, 1044-1058, 1060, 1063-1080, 1082, 1084, 1086-1101, 1103-1104, 1107-1109, 2132-2145, 2147-2148, 2151-2167, 2169-2170, 2173-2175

Páginas de referência e métodos de ensaio Table 4 — Typical core loss · Ensaio de chapa única após o cisalhamento conforme ASTM A804

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF, página 3 · Linhas da tabela 16, 20, 1059, 1062, 1081, 1085, 1102, 1106, 2146, 2150, 2168, 2172, 2177, 2207, 2209

Páginas de referência e métodos de ensaio Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · Ensaio de chapa única após o cisalhamento conforme ASTM A804

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF, página 2 · Linhas da tabela 18, 1061, 1083, 1105, 2149, 2171, 2176, 2206, 2208

Páginas de referência e métodos de ensaio Table 1 — Guaranteed core loss · Ensaio de chapa única após o cisalhamento conforme ASTM A804

Notas sobre as condições de ensaio (em inglês) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Compilação independente

A Chenfan Electric reuniu de forma independente os dados publicados pelos fabricantes. Esta compilação não foi aprovada pelos fabricantes. A aceitação segue as especificações do fabricante e as condições escritas do pedido. Os valores típicos e de referência servem para avaliação.

Os dados da tira servem de referência técnica. As perdas no núcleo acabado exigem validação separada.

Revisão 2026-11-14.2