Полный справочник по стали CRGO

Технические данные по стали CRGO

Сводка данных

Технические листы по маркам	473
Опубликованные значения	5662
Частота испытаний по данным источника	50 Hz / 60 Hz
Опубликованный диапазон магнитной индукции B или поляризации J	0.1-1.9 T
Точки измерения магнитной индукции B или поляризации J	19

Характеристики при 50 Гц

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1	**H100-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2	**H100-30** Aperam	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3	**H105-30** Aperam	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4	**H110-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
5	**H110-30** Aperam	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
6	**H120-30** Aperam	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
7	**L080-23** Aperam	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
8	**L085-23** Aperam	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
9	**L085-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
				указано, измерялись B или J		
10	**L090-23** Aperam	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
11	**L090-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
12	**L095-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
13	**L100-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
14	**R120-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
15	**R130-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
16	**R130-30** Aperam	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
17	**R140-30** Aperam	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.40** W/kg	Гарантированное максимальное значение
18	**18QG080** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Типичное значение
19	**18QG080** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
20	**18QG085** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Типичное значение
21	**18QG085** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
22	**18QG095** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Типичное значение
23	**18QG095** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
24	**18RK065** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Типичное значение
25	**18RK065** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Типичное значение
26	**18RK070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Типичное значение
27	**18RK070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Типичное значение
28	**18RK075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Типичное значение
29	**18RK075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
30	**18RK085** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Типичное значение
31	**18RK085** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
32	**20QG080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Типичное значение
33	**20QG080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
34	**20QG085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Типичное значение
35	**20QG085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Типичное значение
36	**20QG095** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Типичное значение
37	**20QG095** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
38	**20RK070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Типичное значение
39	**20RK070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Типичное значение
40	**20RK075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Типичное значение
41	**20RK075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Типичное значение
42	**20RK085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Типичное значение
43	**20RK085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Типичное значение
44	**23Q110** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Типичное значение
45	**23Q110** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Типичное значение
46	**23QG085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Типичное значение
47	**23QG085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Типичное значение
48	**23QG090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Типичное значение
49	**23QG090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Типичное значение
50	**23QG095** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Типичное значение
51	**23QG095** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Типичное значение
52	**23QG100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Типичное значение
53	**23QG100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
54	**23RK075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Типичное значение
55	**23RK075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Типичное значение
56	**23RK080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Типичное значение
57	**23RK080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
58	**23RK085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Типичное значение
59	**23RK085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Типичное значение
60	**23RK090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Типичное значение
61	**23RK090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Типичное значение
62	**23RK100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Типичное значение
63	**23RK100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Типичное значение
64	**27Q120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Типичное значение
65	**27Q120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Типичное значение
66	**27QG090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Типичное значение
67	**27QG090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Типичное значение
68	**27QG095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Типичное значение
69	**27QG095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
70	**27QG100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Типичное значение
71	**27QG100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Типичное значение
72	**27QG120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
73	**27QG120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Типичное значение
74	**27RK085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Типичное значение
75	**27RK085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Типичное значение
76	**27RK090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Типичное значение
77	**27RK090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Типичное значение
78	**27RK095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Типичное значение
79	**27RK095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Типичное значение
80	**27RK100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Типичное значение
81	**27RK100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Типичное значение
82	**30Q120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
83	**30Q120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Типичное значение
84	**30Q130** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Типичное значение
85	**30Q130** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
86	**30QG100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
87	**30QG100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Типичное значение
88	**30QG105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Типичное значение
89	**30QG105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Типичное значение
90	**30QG120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Типичное значение
91	**30QG120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Типичное значение
92	**30RK095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Типичное значение
93	**30RK095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Типичное значение
94	**30RK100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Типичное значение
95	**30RK100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Типичное значение
96	**30RK105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Типичное значение
97	**30RK105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Типичное значение
98	**35Q145** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Типичное значение
99	**35Q145** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Типичное значение
100	**35Q155** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Типичное значение
101	**35Q155** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Типичное значение
102	**35QG135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Типичное значение
103	**35QG135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Типичное значение
104	**B18HS065** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Гарантированное максимальное значение
105	**B18HS065** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Типичное значение
106	**B18HS070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Гарантированное максимальное значение
107	**B18HS070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Типичное значение
108	**B18HS075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Гарантированное максимальное значение
109	**B18HS075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
110	**B18P070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Опубликованное справочное значение
111	**B18P070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
112	**B18P070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Гарантированное максимальное значение
113	**B18P070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Типичное значение
114	**B18P075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Опубликованное справочное значение
115	**B18P075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Типичное значение
116	**B18P075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
117	**B18P075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Типичное значение
118	**B18P080** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Опубликованное справочное значение
119	**B18P080** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Типичное значение
120	**B18P080** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Гарантированное максимальное значение
121	**B18P080** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Типичное значение
122	**B18P085** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Опубликованное справочное значение
123	**B18P085** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Гарантированное максимальное значение
124	**B18R055** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.41** W/kg	Опубликованное справочное значение
125	**B18R055** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.40** W/kg	Типичное значение
126	**B18R055** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.55** W/kg	Гарантированное максимальное значение
127	**B18R055** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.54** W/kg	Типичное значение
128	**B18R060** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Опубликованное справочное значение
129	**B18R060** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Типичное значение
130	**B18R060** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Гарантированное максимальное значение
131	**B18R060** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Типичное значение
132	**B18R065** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Опубликованное справочное значение
133	**B18R065** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
134	**B18R065** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Гарантированное максимальное значение
135	**B18R065** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Типичное значение
136	**B18R070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Опубликованное справочное значение
137	**B18R070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Типичное значение
138	**B18R070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Гарантированное максимальное значение
139	**B18R070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Типичное значение
140	**B18R075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Опубликованное справочное значение
141	**B18R075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Типичное значение
142	**B18R075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Гарантированное максимальное значение
143	**B18R075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
144	**B20HS065** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Гарантированное максимальное значение
145	**B20HS065** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Типичное значение
146	**B20HS070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Гарантированное максимальное значение
147	**B20HS070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Типичное значение
148	**B20HS075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Опубликованное справочное значение
149	**B20HS075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Гарантированное максимальное значение
150	**B20HS075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
151	**B20HS080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Опубликованное справочное значение
152	**B20HS080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Гарантированное максимальное значение
153	**B20HS080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
154	**B20HS085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Опубликованное справочное значение
155	**B20HS085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
156	**B20HS085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
157	**B20P075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Опубликованное справочное значение
158	**B20P075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Типичное значение
159	**B20P075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
160	**B20P075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Типичное значение
161	**B20P080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Опубликованное справочное значение
162	**B20P080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Типичное значение
163	**B20P080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
164	**B20P080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Типичное значение
165	**B20P085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Опубликованное справочное значение
166	**B20P085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Типичное значение
167	**B20P085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Гарантированное максимальное значение
168	**B20P085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
169	**B20PD080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Опубликованное справочное значение
170	**B20PD080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Гарантированное максимальное значение
171	**B20R060** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Опубликованное справочное значение
172	**B20R060** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Типичное значение
173	**B20R060** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Гарантированное максимальное значение
174	**B20R060** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Типичное значение
175	**B20R065** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Опубликованное справочное значение
176	**B20R065** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Типичное значение
177	**B20R065** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Гарантированное максимальное значение
178	**B20R065** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
179	**B20R070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Опубликованное справочное значение
180	**B20R070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Типичное значение
181	**B20R070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Гарантированное максимальное значение
182	**B20R070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Типичное значение
183	**B20R075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Опубликованное справочное значение
184	**B20R075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Типичное значение
185	**B20R075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Гарантированное максимальное значение
186	**B20R075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
187	**B20R080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Опубликованное справочное значение
188	**B20R080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Типичное значение
189	**B20R080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Гарантированное максимальное значение
190	**B20R080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Типичное значение
191	**B20R085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Опубликованное справочное значение
192	**B20R085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Гарантированное максимальное значение
193	**B20RD065** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Опубликованное справочное значение
194	**B20RD065** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Гарантированное максимальное значение
195	**B20RD070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Опубликованное справочное значение
196	**B20RD070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Гарантированное максимальное значение
197	**B23G110** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Опубликованное справочное значение
198	**B23G110** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Типичное значение
199	**B23G110** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Гарантированное максимальное значение
200	**B23G110** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
201	**B23HS070** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Гарантированное максимальное значение
202	**B23HS070** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Типичное значение
203	**B23HS075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Опубликованное справочное значение
204	**B23HS075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Типичное значение
205	**B23HS075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Гарантированное максимальное значение
206	**B23HS075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
207	**B23HS080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Опубликованное справочное значение
208	**B23HS080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Типичное значение
209	**B23HS080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Гарантированное максимальное значение
210	**B23HS080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
211	**B23HS085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Опубликованное справочное значение
212	**B23HS085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Типичное значение
213	**B23HS085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Гарантированное максимальное значение
214	**B23HS085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
215	**B23HS090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Опубликованное справочное значение
216	**B23HS090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Типичное значение
217	**B23HS090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Гарантированное максимальное значение
218	**B23HS090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Типичное значение
219	**B23P080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Опубликованное справочное значение
220	**B23P080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Типичное значение
221	**B23P080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
222	**B23P080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Типичное значение
223	**B23P085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Опубликованное справочное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
224	**B23P085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Типичное значение
225	**B23P085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
226	**B23P085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
227	**B23P090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Опубликованное справочное значение
228	**B23P090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Типичное значение
229	**B23P090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Гарантированное максимальное значение
230	**B23P090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Типичное значение
231	**B23P095** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Опубликованное справочное значение
232	**B23P095** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Типичное значение
233	**B23P095** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Гарантированное максимальное значение
234	**B23P095** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Типичное значение
235	**B23P100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Опубликованное справочное значение
236	**B23P100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Типичное значение
237	**B23P100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Гарантированное максимальное значение
238	**B23P100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
239	**B23PD085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Опубликованное справочное значение
240	**B23PD085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Гарантированное максимальное значение
241	**B23PD090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Опубликованное справочное значение
242	**B23PD090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Гарантированное максимальное значение
243	**B23R070** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Опубликованное справочное значение
244	**B23R070** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Типичное значение
245	**B23R070** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
246	**B23R070** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Типичное значение
247	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Опубликованное справочное значение
248	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Гарантированное максимальное значение
249	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
250	**B23R075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Опубликованное справочное значение
251	**B23R075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Типичное значение
252	**B23R075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
253	**B23R075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Типичное значение
254	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Опубликованное справочное значение
255	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Типичное значение
256	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
257	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
258	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
259	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Типичное значение
260	**B23R080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Опубликованное справочное значение
261	**B23R080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Типичное значение
262	**B23R080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Гарантированное максимальное значение
263	**B23R080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Типичное значение
264	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Опубликованное справочное значение
265	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Типичное значение
266	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Гарантированное максимальное значение
267	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
268	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
269	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Типичное значение
270	**B23R085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Опубликованное справочное значение
271	**B23R085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Типичное значение
272	**B23R085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Гарантированное максимальное значение
273	**B23R085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Типичное значение
274	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Опубликованное справочное значение
275	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Типичное значение
276	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Гарантированное максимальное значение
277	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Типичное значение
278	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
279	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Типичное значение
280	**B23R090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Опубликованное справочное значение
281	**B23R090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Типичное значение
282	**B23R090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Гарантированное максимальное значение
283	**B23R090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Типичное значение
284	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Опубликованное справочное значение
285	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Гарантированное максимальное значение
286	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
287	**B23RD070** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Опубликованное справочное значение
288	**B23RD070** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Гарантированное максимальное значение
289	**B23RD075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Опубликованное справочное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
290	**B23RD075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Типичное значение
291	**B23RD075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Гарантированное максимальное значение
292	**B23RD075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
293	**B23RD080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Опубликованное справочное значение
294	**B23RD080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Типичное значение
295	**B23RD080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Гарантированное максимальное значение
296	**B23RD080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Типичное значение
297	**B23RD085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Опубликованное справочное значение
298	**B23RD085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Типичное значение
299	**B23RD085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Гарантированное максимальное значение
300	**B23RD085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
301	**B23RD090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Опубликованное справочное значение
302	**B23RD090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Типичное значение
303	**B23RD090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Гарантированное максимальное значение
304	**B23RD090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
305	**B27G120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Опубликованное справочное значение
306	**B27G120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Типичное значение
307	**B27G120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Гарантированное максимальное значение
308	**B27G120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Типичное значение
309	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Опубликованное справочное значение
310	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Гарантированное максимальное значение
311	**B27P085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Опубликованное справочное значение
312	**B27P085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
313	**B27P085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
314	**B27P085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Типичное значение
315	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Опубликованное справочное значение
316	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
317	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
318	**B27P090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Опубликованное справочное значение
319	**B27P090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Типичное значение
320	**B27P090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Гарантированное максимальное значение
321	**B27P090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Типичное значение
322	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Опубликованное справочное значение
323	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Гарантированное максимальное значение
324	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
325	**B27P095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Опубликованное справочное значение
326	**B27P095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Типичное значение
327	**B27P095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Гарантированное максимальное значение
328	**B27P095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Типичное значение
329	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Опубликованное справочное значение
330	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Гарантированное максимальное значение
331	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
332	**B27P100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Опубликованное справочное значение
333	**B27P100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
334	**B27P100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Гарантированное максимальное значение
335	**B27P100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Типичное значение
336	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Опубликованное справочное значение
337	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Типичное значение
338	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Гарантированное максимальное значение
339	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Типичное значение
340	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
341	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Типичное значение
342	**B27P110** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Опубликованное справочное значение
343	**B27P110** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Типичное значение
344	**B27P110** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Гарантированное максимальное значение
345	**B27P110** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Типичное значение
346	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Опубликованное справочное значение
347	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Гарантированное максимальное значение
348	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
349	**B27P120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Опубликованное справочное значение
350	**B27P120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
351	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Опубликованное справочное значение
352	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
353	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
354	**B27R080** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Опубликованное справочное значение
355	**B27R080** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
356	**B27R080** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
357	**B27R080** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
358	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Опубликованное справочное значение
359	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
360	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
361	**B27R085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Опубликованное справочное значение
362	**B27R085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Типичное значение
363	**B27R085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Гарантированное максимальное значение
364	**B27R085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Типичное значение
365	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Опубликованное справочное значение
366	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Гарантированное максимальное значение
367	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
368	**B27R090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Опубликованное справочное значение
369	**B27R090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Типичное значение
370	**B27R090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Гарантированное максимальное значение
371	**B27R090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.86** W/kg	Типичное значение
372	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Опубликованное справочное значение
373	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Типичное значение
374	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Гарантированное максимальное значение
375	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Типичное значение
376	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
377	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
378	**B27R095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Опубликованное справочное значение
379	**B27R095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Типичное значение
380	**B27R095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Гарантированное максимальное значение
381	**B27R095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Типичное значение
382	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Опубликованное справочное значение
383	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Типичное значение
384	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Гарантированное максимальное значение
385	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Типичное значение
386	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
387	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Типичное значение
388	**B30G120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Опубликованное справочное значение
389	**B30G120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Типичное значение
390	**B30G120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Гарантированное максимальное значение
391	**B30G120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Типичное значение
392	**B30G130** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Опубликованное справочное значение
393	**B30G130** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Типичное значение
394	**B30G130** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
395	**B30G130** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Типичное значение
396	**B30P090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Опубликованное справочное значение
397	**B30P090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Типичное значение
398	**B30P090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
399	**B30P090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Типичное значение
400	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Опубликованное справочное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
401	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
402	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
403	**B30P095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Опубликованное справочное значение
404	**B30P095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Типичное значение
405	**B30P095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
406	**B30P095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Типичное значение
407	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Опубликованное справочное значение
408	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
409	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
410	**B30P100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Опубликованное справочное значение
411	**B30P100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
412	**B30P100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Гарантированное максимальное значение
413	**B30P100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Типичное значение
414	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Опубликованное справочное значение
415	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
416	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Гарантированное максимальное значение
417	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Типичное значение
418	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
419	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Типичное значение
420	**B30P105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Опубликованное справочное значение
421	**B30P105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Типичное значение
422	**B30P105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
423	**B30P105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Типичное значение
424	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Опубликованное справочное значение
425	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Типичное значение
426	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Гарантированное максимальное значение
427	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Типичное значение
428	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
429	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Типичное значение
430	**B30P120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Опубликованное справочное значение
431	**B30P120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Типичное значение
432	**B30P120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
433	**B30P120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Типичное значение
434	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Опубликованное справочное значение
435	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
436	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
437	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Типичное значение
438	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
439	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Типичное значение
440	**B30R090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Опубликованное справочное значение
441	**B30R090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Типичное значение
442	**B30R090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Гарантированное максимальное значение
443	**B30R090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Типичное значение
444	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Опубликованное справочное значение
445	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
446	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
447	**B30R095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Опубликованное справочное значение
448	**B30R095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Типичное значение
449	**B30R095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Гарантированное максимальное значение
450	**B30R095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Типичное значение
451	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Опубликованное справочное значение
452	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Гарантированное максимальное значение
453	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
454	**B30R100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Опубликованное справочное значение
455	**B30R100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Типичное значение
456	**B30R100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Гарантированное максимальное значение
457	**B30R100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Типичное значение
458	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Опубликованное справочное значение
459	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Типичное значение
460	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Гарантированное максимальное значение
461	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
462	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
463	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Типичное значение
464	**B30R105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Опубликованное справочное значение
465	**B30R105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Типичное значение
466	**B30R105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
467	**B30R105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
468	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Опубликованное справочное значение
469	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
470	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Уровень скорости магнитострикции	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Гарантированное максимальное значение
471	**B35G135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Опубликованное справочное значение
472	**B35G135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Типичное значение
473	**B35G135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
474	**B35G135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Типичное значение
475	**B35G145** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Опубликованное справочное значение
476	**B35G145** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
477	**B35G145** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
478	**B35G145** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Типичное значение
479	**B35G155** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Опубликованное справочное значение
480	**B35G155** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Типичное значение
481	**B35G155** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Гарантированное максимальное значение
482	**B35G155** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Типичное значение
483	**B35P115** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Опубликованное справочное значение
484	**B35P115** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Типичное значение
485	**B35P115** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Гарантированное максимальное значение
486	**B35P115** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Типичное значение
487	**B35P125** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Опубликованное справочное значение
488	**B35P125** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Типичное значение
489	**B35P125** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
490	**B35P125** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Типичное значение
491	**B35P135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Опубликованное справочное значение
492	**B35P135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Типичное значение
493	**B35P135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
494	**B35P135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Типичное значение
495	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00265** W/kg	Типичное значение
496	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00962** W/kg	Типичное значение
497	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0208** W/kg	Типичное значение
498	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0363** W/kg	Типичное значение
499	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** W/kg	Типичное значение
500	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0799** W/kg	Типичное значение
501	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1083** W/kg	Типичное значение
502	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1412** W/kg	Типичное значение
503	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1786** W/kg	Типичное значение
504	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** W/kg	Типичное значение
505	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.267** W/kg	Типичное значение
506	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** W/kg	Типичное значение
507	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/kg	Типичное значение
508	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/kg	Типичное значение
509	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** W/kg	Типичное значение
510	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.49** W/kg	Типичное значение
511	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.576** W/kg	Типичное значение
512	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.74** W/kg	Гарантированное максимальное значение
513	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.677** W/kg	Типичное значение
514	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.67** W/kg	Типичное значение
515	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.822** W/kg	Типичное значение
516	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.140** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
517	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Типичное значение
518	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00317** W/kg	Типичное значение
519	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01260** W/kg	Типичное значение
520	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01191** W/kg	Типичное значение
521	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0262** W/kg	Типичное значение
522	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Типичное значение
523	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/kg	Типичное значение
524	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0476** W/kg	Типичное значение
525	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** W/kg	Типичное значение
526	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0702** W/kg	Типичное значение
527	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1031** W/kg	Типичное значение
528	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0995** W/kg	Типичное значение
529	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1337** W/kg	Типичное значение
530	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1383** W/kg	Типичное значение
531	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1726** W/kg	Типичное значение
532	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1785** W/kg	Типичное значение
533	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.224** W/kg	Типичное значение
534	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** W/kg	Типичное значение
535	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.266** W/kg	Типичное значение
536	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.275** W/kg	Типичное значение
537	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.320** W/kg	Типичное значение
538	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** W/kg	Типичное значение
539	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.381** W/kg	Типичное значение
540	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** W/kg	Типичное значение
541	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** W/kg	Типичное значение
542	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.447** W/kg	Типичное значение
543	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.539** W/kg	Типичное значение
544	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.521** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
545	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Гарантированное максимальное значение
546	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** W/kg	Типичное значение
547	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Типичное значение
548	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.624** W/kg	Типичное значение
549	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.697** W/kg	Типичное значение
550	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.724** W/kg	Типичное значение
551	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
552	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.852** W/kg	Типичное значение
553	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
554	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.826** W/kg	Типичное значение
555	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.037** W/kg	Типичное значение
556	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.064** W/kg	Типичное значение
557	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.496** W/kg	Типичное значение
558	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.545** W/kg	Типичное значение
559	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00676** VA/kg	Типичное значение
560	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00628** VA/kg	Типичное значение
561	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0219** VA/kg	Типичное значение
562	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0231** VA/kg	Типичное значение
563	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0457** VA/kg	Типичное значение
564	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** VA/kg	Типичное значение
565	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0757** VA/kg	Типичное значение
566	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0772** VA/kg	Типичное значение
567	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1121** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
568	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1110** VA/kg	Типичное значение
569	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1513** VA/kg	Типичное значение
570	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1510** VA/kg	Типичное значение
571	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1948** VA/kg	Типичное значение
572	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1953** VA/kg	Типичное значение
573	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.243** VA/kg	Типичное значение
574	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.244** VA/kg	Типичное значение
575	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.295** VA/kg	Типичное значение
576	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.297** VA/kg	Типичное значение
577	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.355** VA/kg	Типичное значение
578	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.352** VA/kg	Типичное значение
579	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.419** VA/kg	Типичное значение
580	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.414** VA/kg	Типичное значение
581	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.490** VA/kg	Типичное значение
582	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.485** VA/kg	Типичное значение
583	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.565** VA/kg	Типичное значение
584	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.570** VA/kg	Типичное значение
585	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.658** VA/kg	Типичное значение
586	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.667** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
587	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.781** VA/kg	Типичное значение
588	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.788** VA/kg	Типичное значение
589	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.922** VA/kg	Типичное значение
590	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.954** VA/kg	Типичное значение
591	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.260** VA/kg	Типичное значение
592	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.264** VA/kg	Типичное значение
593	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.29** VA/kg	Типичное значение
594	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.19** VA/kg	Типичное значение
595	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.57** VA/kg	Типичное значение
596	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.35** VA/kg	Типичное значение
597	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00289** W/kg	Типичное значение
598	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01082** W/kg	Типичное значение
599	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0236** W/kg	Типичное значение
600	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0413** W/kg	Типичное значение
601	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0635** W/kg	Типичное значение
602	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0903** W/kg	Типичное значение
603	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1218** W/kg	Типичное значение
604	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1578** W/kg	Типичное значение
605	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1984** W/kg	Типичное значение
606	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.244** W/kg	Типичное значение
607	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.296** W/kg	Типичное значение
608	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.354** W/kg	Типичное значение
609	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.418** W/kg	Типичное значение
610	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.487** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
611	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Гарантированное максимальное значение
612	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.56** W/kg	Типичное значение
613	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.565** W/kg	Типичное значение
614	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.655** W/kg	Типичное значение
615	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
616	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.773** W/kg	Типичное значение
617	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Типичное значение
618	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.967** W/kg	Типичное значение
619	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.365** W/kg	Типичное значение
620	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00578** VA/kg	Типичное значение
621	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.02000** VA/kg	Типичное значение
622	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0417** VA/kg	Типичное значение
623	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0693** VA/kg	Типичное значение
624	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1022** VA/kg	Типичное значение
625	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Типичное значение
626	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1834** VA/kg	Типичное значение
627	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.232** VA/kg	Типичное значение
628	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.288** VA/kg	Типичное значение
629	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.354** VA/kg	Типичное значение
630	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.433** VA/kg	Типичное значение
631	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.529** VA/kg	Типичное значение
632	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.648** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
633	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.795** VA/kg	Типичное значение
634	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.980** VA/kg	Типичное значение
635	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.228** VA/kg	Типичное значение
636	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.660** VA/kg	Типичное значение
637	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.87** VA/kg	Типичное значение
638	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.93** VA/kg	Типичное значение
639	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00362** W/kg	Типичное значение
640	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00383** W/kg	Типичное значение
641	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01439** W/kg	Типичное значение
642	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01390** W/kg	Типичное значение
643	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Типичное значение
644	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0308** W/kg	Типичное значение
645	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0539** W/kg	Типичное значение
646	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0551** W/kg	Типичное значение
647	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0826** W/kg	Типичное значение
648	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** W/kg	Типичное значение
649	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1192** W/kg	Типичное значение
650	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1168** W/kg	Типичное значение
651	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1593** W/kg	Типичное значение
652	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1563** W/kg	Типичное значение
653	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.205** W/kg	Типичное значение
654	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Типичное значение
655	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Типичное значение
656	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.257** W/kg	Типичное значение
657	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.308** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
658	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.314** W/kg	Типичное значение
659	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.378** W/kg	Типичное значение
660	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.371** W/kg	Типичное значение
661	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.449** W/kg	Типичное значение
662	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.441** W/kg	Типичное значение
663	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.518** W/kg	Типичное значение
664	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.526** W/kg	Типичное значение
665	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.602** W/kg	Типичное значение
666	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.612** W/kg	Типичное значение
667	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Гарантированное максимальное значение
668	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.707** W/kg	Типичное значение
669	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Типичное значение
670	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.698** W/kg	Типичное значение
671	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.817** W/kg	Типичное значение
672	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.805** W/kg	Типичное значение
673	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
674	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Типичное значение
675	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.956** W/kg	Типичное значение
676	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.950** W/kg	Типичное значение
677	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.177** W/kg	Типичное значение
678	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.168** W/kg	Типичное значение
679	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.622** W/kg	Типичное значение
680	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.637** W/kg	Типичное значение
681	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00677** VA/kg	Типичное значение
682	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00724** VA/kg	Типичное значение
683	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0252** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
684	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Типичное значение
685	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0507** VA/kg	Типичное значение
686	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0517** VA/kg	Типичное значение
687	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0847** VA/kg	Типичное значение
688	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0841** VA/kg	Типичное значение
689	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1233** VA/kg	Типичное значение
690	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1229** VA/kg	Типичное значение
691	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1676** VA/kg	Типичное значение
692	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1659** VA/kg	Типичное значение
693	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.217** VA/kg	Типичное значение
694	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.213** VA/kg	Типичное значение
695	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Типичное значение
696	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.265** VA/kg	Типичное значение
697	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.322** VA/kg	Типичное значение
698	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.329** VA/kg	Типичное значение
699	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.384** VA/kg	Типичное значение
700	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.393** VA/kg	Типичное значение
701	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.451** VA/kg	Типичное значение
702	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.463** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
703	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.539** VA/kg	Типичное значение
704	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.526** VA/kg	Типичное значение
705	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.612** VA/kg	Типичное значение
706	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.625** VA/kg	Типичное значение
707	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.725** VA/kg	Типичное значение
708	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.708** VA/kg	Типичное значение
709	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.848** VA/kg	Типичное значение
710	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.830** VA/kg	Типичное значение
711	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.017** VA/kg	Типичное значение
712	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.989** VA/kg	Типичное значение
713	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Типичное значение
714	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Типичное значение
715	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.22** VA/kg	Типичное значение
716	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.08** VA/kg	Типичное значение
717	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.03** VA/kg	Типичное значение
718	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**8.04** VA/kg	Типичное значение
719	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00328** W/kg	Типичное значение
720	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01246** W/kg	Типичное значение
721	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Типичное значение
722	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** W/kg	Типичное значение
723	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0738** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
724	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1050** W/kg	Типичное значение
725	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1415** W/kg	Типичное значение
726	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1837** W/kg	Типичное значение
727	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** W/kg	Типичное значение
728	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.284** W/kg	Типичное значение
729	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.344** W/kg	Типичное значение
730	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.410** W/kg	Типичное значение
731	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.483** W/kg	Типичное значение
732	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.562** W/kg	Типичное значение
733	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Гарантированное максимальное значение
734	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Типичное значение
735	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.649** W/kg	Типичное значение
736	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.748** W/kg	Типичное значение
737	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
738	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.872** W/kg	Типичное значение
739	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Типичное значение
740	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.067** W/kg	Типичное значение
741	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.440** W/kg	Типичное значение
742	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00542** VA/kg	Типичное значение
743	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01918** VA/kg	Типичное значение
744	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0405** VA/kg	Типичное значение
745	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0681** VA/kg	Типичное значение
746	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1015** VA/kg	Типичное значение
747	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
748	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1845** VA/kg	Типичное значение
749	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.235** VA/kg	Типичное значение
750	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.292** VA/kg	Типичное значение
751	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.359** VA/kg	Типичное значение
752	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.439** VA/kg	Типичное значение
753	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.534** VA/kg	Типичное значение
754	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.650** VA/kg	Типичное значение
755	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.789** VA/kg	Типичное значение
756	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.954** VA/kg	Типичное значение
757	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.162** VA/kg	Типичное значение
758	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.526** VA/kg	Типичное значение
759	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.64** VA/kg	Типичное значение
760	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.17** VA/kg	Типичное значение
761	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Типичное значение
762	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** W/kg	Типичное значение
763	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01613** W/kg	Типичное значение
764	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01586** W/kg	Типичное значение
765	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** W/kg	Типичное значение
766	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** W/kg	Типичное значение
767	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0593** W/kg	Типичное значение
768	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0603** W/kg	Типичное значение
769	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0917** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
770	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0902** W/kg	Типичное значение
771	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1267** W/kg	Типичное значение
772	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1288** W/kg	Типичное значение
773	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1687** W/kg	Типичное значение
774	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1717** W/kg	Типичное значение
775	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.220** W/kg	Типичное значение
776	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.216** W/kg	Типичное значение
777	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.269** W/kg	Типичное значение
778	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.275** W/kg	Типичное значение
779	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.329** W/kg	Типичное значение
780	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.337** W/kg	Типичное значение
781	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.405** W/kg	Типичное значение
782	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.395** W/kg	Типичное значение
783	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.479** W/kg	Типичное значение
784	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.468** W/kg	Типичное значение
785	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.548** W/kg	Типичное значение
786	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.561** W/kg	Типичное значение
787	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.650** W/kg	Типичное значение
788	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.636** W/kg	Типичное значение
789	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Гарантированное максимальное значение
790	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Типичное значение
791	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Типичное значение
792	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.737** W/kg	Типичное значение
793	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.846** W/kg	Типичное значение
794	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.864** W/kg	Типичное значение
795	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
796	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.992** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
797	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Типичное значение
798	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.007** W/kg	Типичное значение
799	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.245** W/kg	Типичное значение
800	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.222** W/kg	Типичное значение
801	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.718** W/kg	Типичное значение
802	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.746** W/kg	Типичное значение
803	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00742** VA/kg	Типичное значение
804	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00689** VA/kg	Типичное значение
805	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0251** VA/kg	Типичное значение
806	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Типичное значение
807	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0502** VA/kg	Типичное значение
808	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0512** VA/kg	Типичное значение
809	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0831** VA/kg	Типичное значение
810	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0839** VA/kg	Типичное значение
811	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1224** VA/kg	Типичное значение
812	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1218** VA/kg	Типичное значение
813	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Типичное значение
814	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Типичное значение
815	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Типичное значение
816	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Типичное значение
817	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
818	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** VA/kg	Типичное значение
819	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.328** VA/kg	Типичное значение
820	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.330** VA/kg	Типичное значение
821	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.396** VA/kg	Типичное значение
822	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.394** VA/kg	Типичное значение
823	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.465** VA/kg	Типичное значение
824	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.469** VA/kg	Типичное значение
825	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.549** VA/kg	Типичное значение
826	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.544** VA/kg	Типичное значение
827	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.638** VA/kg	Типичное значение
828	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.633** VA/kg	Типичное значение
829	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.732** VA/kg	Типичное значение
830	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.741** VA/kg	Типичное значение
831	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.867** VA/kg	Типичное значение
832	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.856** VA/kg	Типичное значение
833	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.024** VA/kg	Типичное значение
834	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.039** VA/kg	Типичное значение
835	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.311** VA/kg	Типичное значение
836	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.329** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
837	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Типичное значение
838	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Типичное значение
839	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.36** VA/kg	Типичное значение
840	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.38** VA/kg	Типичное значение
841	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00361** W/kg	Типичное значение
842	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01382** W/kg	Типичное значение
843	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** W/kg	Типичное значение
844	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** W/kg	Типичное значение
845	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0818** W/kg	Типичное значение
846	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1159** W/kg	Типичное значение
847	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1556** W/kg	Типичное значение
848	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Типичное значение
849	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Типичное значение
850	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.310** W/kg	Типичное значение
851	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.374** W/kg	Типичное значение
852	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.444** W/kg	Типичное значение
853	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.522** W/kg	Типичное значение
854	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.607** W/kg	Типичное значение
855	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Гарантированное максимальное значение
856	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Типичное значение
857	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.702** W/kg	Типичное значение
858	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.811** W/kg	Типичное значение
859	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
860	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.946** W/kg	Типичное значение
861	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
862	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.145** W/kg	Типичное значение
863	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.551** W/kg	Типичное значение
864	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/kg	Типичное значение
865	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0208** VA/kg	Типичное значение
866	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0438** VA/kg	Типичное значение
867	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0736** VA/kg	Типичное значение
868	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1092** VA/kg	Типичное значение
869	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1505** VA/kg	Типичное значение
870	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1974** VA/kg	Типичное значение
871	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.251** VA/kg	Типичное значение
872	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.312** VA/kg	Типичное значение
873	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.383** VA/kg	Типичное значение
874	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.466** VA/kg	Типичное значение
875	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.563** VA/kg	Типичное значение
876	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.679** VA/kg	Типичное значение
877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.818** VA/kg	Типичное значение
878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.993** VA/kg	Типичное значение
879	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.234** VA/kg	Типичное значение
880	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.635** VA/kg	Типичное значение
881	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.70** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
882	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.88** VA/kg	Типичное значение
883	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00140** W/lb	Типичное значение
884	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00528** W/lb	Типичное значение
885	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0117** W/lb	Типичное значение
886	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0205** W/lb	Типичное значение
887	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Типичное значение
888	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0451** W/lb	Типичное значение
889	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.061** W/lb	Типичное значение
890	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0791** W/lb	Типичное значение
891	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0995** W/lb	Типичное значение
892	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Типичное значение
893	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Типичное значение
894	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.176** W/lb	Типичное значение
895	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.208** W/lb	Типичное значение
896	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.246** W/lb	Типичное значение
897	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Гарантированное максимальное значение
898	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Типичное значение
899	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Типичное значение
900	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.352** W/lb	Типичное значение
901	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.479** W/lb	Гарантированное максимальное значение
902	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Типичное значение
903	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Типичное значение
904	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.607** W/lb	Типичное значение
905	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.797** W/lb	Типичное значение
906	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00399** VA/lb	Типичное значение
907	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
908	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Типичное значение
909	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0433** VA/lb	Типичное значение
910	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0621** VA/lb	Типичное значение
911	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0829** VA/lb	Типичное значение
912	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.106** VA/lb	Типичное значение
913	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.131** VA/lb	Типичное значение
914	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Типичное значение
915	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.188** VA/lb	Типичное значение
916	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.223** VA/lb	Типичное значение
917	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.263** VA/lb	Типичное значение
918	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.314** VA/lb	Типичное значение
919	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.382** VA/lb	Типичное значение
920	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** VA/lb	Типичное значение
921	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.698** VA/lb	Типичное значение
922	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** VA/lb	Типичное значение
923	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Типичное значение
924	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.0** VA/lb	Типичное значение
925	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00148** W/lb	Типичное значение
926	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00547** W/lb	Типичное значение
927	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0119** W/lb	Типичное значение
928	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0206** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
929	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Типичное значение
930	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0450** W/lb	Типичное значение
931	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0607** W/lb	Типичное значение
932	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0788** W/lb	Типичное значение
933	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0994** W/lb	Типичное значение
934	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Типичное значение
935	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Типичное значение
936	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.177** W/lb	Типичное значение
937	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.210** W/lb	Типичное значение
938	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.248** W/lb	Типичное значение
939	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Гарантированное максимальное значение
940	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.295** W/lb	Типичное значение
941	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.294** W/lb	Типичное значение
942	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.358** W/lb	Типичное значение
943	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.488** W/lb	Гарантированное максимальное значение
944	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Типичное значение
945	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Типичное значение
946	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.638** W/lb	Типичное значение
947	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.84** W/lb	Типичное значение
948	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00347** VA/lb	Типичное значение
949	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Типичное значение
950	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** VA/lb	Типичное значение
951	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0366** VA/lb	Типичное значение
952	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0526** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
953	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0703** VA/lb	Типичное значение
954	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0900** VA/lb	Типичное значение
955	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.112** VA/lb	Типичное значение
956	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** VA/lb	Типичное значение
957	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.162** VA/lb	Типичное значение
958	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.193** VA/lb	Типичное значение
959	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** VA/lb	Типичное значение
960	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.272** VA/lb	Типичное значение
961	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** VA/lb	Типичное значение
962	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.426** VA/lb	Типичное значение
963	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.608** VA/lb	Типичное значение
964	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** VA/lb	Типичное значение
965	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Типичное значение
966	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Типичное значение
967	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00154** W/lb	Типичное значение
968	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Типичное значение
969	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00581** W/lb	Типичное значение
970	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0127** W/lb	Типичное значение
971	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0125** W/lb	Типичное значение
972	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0218** W/lb	Типичное значение
973	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0222** W/lb	Типичное значение
974	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0343** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
975	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Типичное значение
976	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0489** W/lb	Типичное значение
977	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0477** W/lb	Типичное значение
978	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0641** W/lb	Типичное значение
979	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0659** W/lb	Типичное значение
980	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0854** W/lb	Типичное значение
981	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0829** W/lb	Типичное значение
982	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.107** W/lb	Типичное значение
983	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.104** W/lb	Типичное значение
984	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.132** W/lb	Типичное значение
985	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.128** W/lb	Типичное значение
986	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Типичное значение
987	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.159** W/lb	Типичное значение
988	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Типичное значение
989	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.189** W/lb	Типичное значение
990	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.223** W/lb	Типичное значение
991	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Типичное значение
992	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.263** W/lb	Типичное значение
993	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Типичное значение
994	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.340** W/lb	Гарантированное максимальное значение
995	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Типичное значение
996	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Типичное значение
997	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.311** W/lb	Типичное значение
998	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.374** W/lb	Типичное значение
999	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.363** W/lb	Типичное значение
1000	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.530** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1001	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.455** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1002	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.457** W/lb	Типичное значение
1003	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.468** W/lb	Типичное значение
1004	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.609** W/lb	Типичное значение
1005	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.631** W/lb	Типичное значение
1006	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.824** W/lb	Типичное значение
1007	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.795** W/lb	Типичное значение
1008	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00458** VA/lb	Типичное значение
1009	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00413** VA/lb	Типичное значение
1010	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0139** VA/lb	Типичное значение
1011	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0152** VA/lb	Типичное значение
1012	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** VA/lb	Типичное значение
1013	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0279** VA/lb	Типичное значение
1014	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0449** VA/lb	Типичное значение
1015	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** VA/lb	Типичное значение
1016	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0683** VA/lb	Типичное значение
1017	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0645** VA/lb	Типичное значение
1018	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0910** VA/lb	Типичное значение
1019	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0862** VA/lb	Типичное значение
1020	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** VA/lb	Типичное значение
1021	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Типичное значение
1022	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.136** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1023	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Типичное значение
1024	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Типичное значение
1025	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.165** VA/lb	Типичное значение
1026	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.207** VA/lb	Типичное значение
1027	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.196** VA/lb	Типичное значение
1028	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.244** VA/lb	Типичное значение
1029	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.232** VA/lb	Типичное значение
1030	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Типичное значение
1031	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Типичное значение
1032	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.325** VA/lb	Типичное значение
1033	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Типичное значение
1034	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.392** VA/lb	Типичное значение
1035	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.410** VA/lb	Типичное значение
1036	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.521** VA/lb	Типичное значение
1037	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.494** VA/lb	Типичное значение
1038	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Типичное значение
1039	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** VA/lb	Типичное значение
1040	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** VA/lb	Типичное значение
1041	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1042	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.19** VA/lb	Типичное значение
1043	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.24** VA/lb	Типичное значение
1044	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**11.7** VA/lb	Типичное значение
1045	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Типичное значение
1046	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00155** W/lb	Типичное значение
1047	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00576** W/lb	Типичное значение
1048	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0126** W/lb	Типичное значение
1049	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0219** W/lb	Типичное значение
1050	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Типичное значение
1051	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0478** W/lb	Типичное значение
1052	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0643** W/lb	Типичное значение
1053	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0833** W/lb	Типичное значение
1054	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.105** W/lb	Типичное значение
1055	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.129** W/lb	Типичное значение
1056	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.155** W/lb	Типичное значение
1057	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.185** W/lb	Типичное значение
1058	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.219** W/lb	Типичное значение
1059	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.258** W/lb	Типичное значение
1060	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.313** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1061	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Типичное значение
1062	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Типичное значение
1063	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Типичное значение
1064	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.477** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1065	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Типичное значение
1066	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1067	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.617** W/lb	Типичное значение
1068	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.805** W/lb	Типичное значение
1069	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00403** VA/lb	Типичное значение
1070	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Типичное значение
1071	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Типичное значение
1072	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0434** VA/lb	Типичное значение
1073	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0622** VA/lb	Типичное значение
1074	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0834** VA/lb	Типичное значение
1075	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.107** VA/lb	Типичное значение
1076	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.132** VA/lb	Типичное значение
1077	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.160** VA/lb	Типичное значение
1078	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Типичное значение
1079	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.227** VA/lb	Типичное значение
1080	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.268** VA/lb	Типичное значение
1081	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.319** VA/lb	Типичное значение
1082	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.387** VA/lb	Типичное значение
1083	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.491** VA/lb	Типичное значение
1084	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.686** VA/lb	Типичное значение
1085	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** VA/lb	Типичное значение
1086	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.23** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1087	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Типичное значение
1088	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Типичное значение
1089	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00556** W/lb	Типичное значение
1090	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0122** W/lb	Типичное значение
1091	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0212** W/lb	Типичное значение
1092	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0326** W/lb	Типичное значение
1093	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0465** W/lb	Типичное значение
1094	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0628** W/lb	Типичное значение
1095	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0817** W/lb	Типичное значение
1096	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Типичное значение
1097	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Типичное значение
1098	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Типичное значение
1099	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.184** W/lb	Типичное значение
1100	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Типичное значение
1101	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.256** W/lb	Типичное значение
1102	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.316** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1103	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Типичное значение
1104	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Типичное значение
1105	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Типичное значение
1106	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.484** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1107	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.465** W/lb	Типичное значение
1108	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.464** W/lb	Типичное значение
1109	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.627** W/lb	Типичное значение
1110	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.806** W/lb	Типичное значение
1111	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00336** VA/lb	Типичное значение
1112	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0112** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1113	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0225** VA/lb	Типичное значение
1114	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0364** VA/lb	Типичное значение
1115	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0524** VA/lb	Типичное значение
1116	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0706** VA/lb	Типичное значение
1117	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0908** VA/lb	Типичное значение
1118	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.113** VA/lb	Типичное значение
1119	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** VA/lb	Типичное значение
1120	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** VA/lb	Типичное значение
1121	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.197** VA/lb	Типичное значение
1122	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.235** VA/lb	Типичное значение
1123	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** VA/lb	Типичное значение
1124	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.344** VA/lb	Типичное значение
1125	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.441** VA/lb	Типичное значение
1126	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.627** VA/lb	Типичное значение
1127	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Типичное значение
1128	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/lb	Типичное значение
1129	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Типичное значение
1130	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00150** W/lb	Типичное значение
1131	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0056** W/lb	Типичное значение
1132	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0123** W/lb	Типичное значение
1133	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0214** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1134	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0329** W/lb	Типичное значение
1135	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0469** W/lb	Типичное значение
1136	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0633** W/lb	Типичное значение
1137	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0821** W/lb	Типичное значение
1138	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Типичное значение
1139	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Типичное значение
1140	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Типичное значение
1141	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Типичное значение
1142	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Типичное значение
1143	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Типичное значение
1144	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1145	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Типичное значение
1146	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Типичное значение
1147	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.360** W/lb	Типичное значение
1148	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.453** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1149	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Типичное значение
1150	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Типичное значение
1151	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.603** W/lb	Типичное значение
1152	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.796** W/lb	Типичное значение
1153	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00379** VA/lb	Типичное значение
1154	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0127** VA/lb	Типичное значение
1155	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0255** VA/lb	Типичное значение
1156	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0412** VA/lb	Типичное значение
1157	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0593** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1158	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0796** VA/lb	Типичное значение
1159	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.102** VA/lb	Типичное значение
1160	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Типичное значение
1161	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.154** VA/lb	Типичное значение
1162	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.184** VA/lb	Типичное значение
1163	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.218** VA/lb	Типичное значение
1164	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.257** VA/lb	Типичное значение
1165	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.306** VA/lb	Типичное значение
1166	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.370** VA/lb	Типичное значение
1167	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.469** VA/lb	Типичное значение
1168	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.652** VA/lb	Типичное значение
1169	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Типичное значение
1170	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Типичное значение
1171	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.4** VA/lb	Типичное значение
1172	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00189** W/lb	Типичное значение
1173	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00183** W/lb	Типичное значение
1174	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00702** W/lb	Типичное значение
1175	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00707** W/lb	Типичное значение
1176	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Типичное значение
1177	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0153** W/lb	Типичное значение
1178	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0264** W/lb	Типичное значение
1179	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1180	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Типичное значение
1181	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0400** W/lb	Типичное значение
1182	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0564** W/lb	Типичное значение
1183	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0568** W/lb	Типичное значение
1184	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0761** W/lb	Типичное значение
1185	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0753** W/lb	Типичное значение
1186	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0968** W/lb	Типичное значение
1187	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0981** W/lb	Типичное значение
1188	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.121** W/lb	Типичное значение
1189	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.123** W/lb	Типичное значение
1190	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.151** W/lb	Типичное значение
1191	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.148** W/lb	Типичное значение
1192	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.179** W/lb	Типичное значение
1193	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.182** W/lb	Типичное значение
1194	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.217** W/lb	Типичное значение
1195	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.214** W/lb	Типичное значение
1196	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Типичное значение
1197	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.253** W/lb	Типичное значение
1198	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.298** W/lb	Типичное значение
1199	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.300** W/lb	Типичное значение
1200	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1201	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.354** W/lb	Типичное значение
1202	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.353** W/lb	Типичное значение
1203	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Типичное значение
1204	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.421** W/lb	Типичное значение
1205	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.418** W/lb	Типичное значение
1206	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1207	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.520** W/lb	Типичное значение
1208	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.518** W/lb	Типичное значение
1209	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.514** W/lb	Типичное значение
1210	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.680** W/lb	Типичное значение
1211	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.658** W/lb	Типичное значение
1212	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.770** W/lb	Типичное значение
1213	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.845** W/lb	Типичное значение
1214	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00424** VA/lb	Типичное значение
1215	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00472** VA/lb	Типичное значение
1216	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0141** VA/lb	Типичное значение
1217	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0154** VA/lb	Типичное значение
1218	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Типичное значение
1219	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** VA/lb	Типичное значение
1220	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0457** VA/lb	Типичное значение
1221	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0488** VA/lb	Типичное значение
1222	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Типичное значение
1223	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0699** VA/lb	Типичное значение
1224	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0937** VA/lb	Типичное значение
1225	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Типичное значение
1226	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Типичное значение
1227	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.120** VA/lb	Типичное значение
1228	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1229	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.149** VA/lb	Типичное значение
1230	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.181** VA/lb	Типичное значение
1231	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Типичное значение
1232	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.208** VA/lb	Типичное значение
1233	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.218** VA/lb	Типичное значение
1234	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Типичное значение
1235	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.248** VA/lb	Типичное значение
1236	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.294** VA/lb	Типичное значение
1237	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.306** VA/lb	Типичное значение
1238	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.365** VA/lb	Типичное значение
1239	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.351** VA/lb	Типичное значение
1240	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.424** VA/lb	Типичное значение
1241	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.437** VA/lb	Типичное значение
1242	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Типичное значение
1243	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.533** VA/lb	Типичное значение
1244	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** VA/lb	Типичное значение
1245	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.726** VA/lb	Типичное значение
1246	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** VA/lb	Типичное значение
1247	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1248	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.72** VA/lb	Типичное значение
1249	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.50** VA/lb	Типичное значение
1250	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.4** VA/lb	Типичное значение
1251	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**16.4** VA/lb	Типичное значение
1252	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Типичное значение
1253	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00719** W/lb	Типичное значение
1254	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0155** W/lb	Типичное значение
1255	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Типичное значение
1256	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Типичное значение
1257	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0565** W/lb	Типичное значение
1258	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0756** W/lb	Типичное значение
1259	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0976** W/lb	Типичное значение
1260	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.122** W/lb	Типичное значение
1261	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.150** W/lb	Типичное значение
1262	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.181** W/lb	Типичное значение
1263	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.216** W/lb	Типичное значение
1264	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Типичное значение
1265	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.299** W/lb	Типичное значение
1266	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1267	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.352** W/lb	Типичное значение
1268	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Типичное значение
1269	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.423** W/lb	Типичное значение
1270	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1271	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.527** W/lb	Типичное значение
1272	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.525** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1273	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.688** W/lb	Типичное значение
1274	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.876** W/lb	Типичное значение
1275	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00378** VA/lb	Типичное значение
1276	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0125** VA/lb	Типичное значение
1277	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0249** VA/lb	Типичное значение
1278	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0403** VA/lb	Типичное значение
1279	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** VA/lb	Типичное значение
1280	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0786** VA/lb	Типичное значение
1281	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Типичное значение
1282	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Типичное значение
1283	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** VA/lb	Типичное значение
1284	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.186** VA/lb	Типичное значение
1285	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.221** VA/lb	Типичное значение
1286	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.262** VA/lb	Типичное значение
1287	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.310** VA/lb	Типичное значение
1288	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.371** VA/lb	Типичное значение
1289	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.459** VA/lb	Типичное значение
1290	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.613** VA/lb	Типичное значение
1291	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** VA/lb	Типичное значение
1292	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.90** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1293	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Типичное значение
1294	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Типичное значение
1295	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Типичное значение
1296	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0075** W/lb	Типичное значение
1297	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00757** W/lb	Типичное значение
1298	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Типичное значение
1299	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0165** W/lb	Типичное значение
1300	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0286** W/lb	Типичное значение
1301	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Типичное значение
1302	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Типичное значение
1303	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Типичное значение
1304	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0617** W/lb	Типичное значение
1305	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0620** W/lb	Типичное значение
1306	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0833** W/lb	Типичное значение
1307	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0828** W/lb	Типичное значение
1308	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Типичное значение
1309	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Типичное значение
1310	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Типичное значение
1311	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.134** W/lb	Типичное значение
1312	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.165** W/lb	Типичное значение
1313	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Типичное значение
1314	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.199** W/lb	Типичное значение
1315	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Типичное значение
1316	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Типичное значение
1317	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.240** W/lb	Типичное значение
1318	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Типичное значение
1319	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1320	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** W/lb	Типичное значение
1321	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.330** W/lb	Типичное значение
1322	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1323	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Типичное значение
1324	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Типичное значение
1325	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Типичное значение
1326	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.462** W/lb	Типичное значение
1327	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.463** W/lb	Типичное значение
1328	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1329	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.563** W/lb	Типичное значение
1330	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Типичное значение
1331	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Типичное значение
1332	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.719** W/lb	Типичное значение
1333	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.717** W/lb	Типичное значение
1334	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.898** W/lb	Типичное значение
1335	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.895** W/lb	Типичное значение
1336	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00398** VA/lb	Типичное значение
1337	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00418** VA/lb	Типичное значение
1338	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0138** VA/lb	Типичное значение
1339	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Типичное значение
1340	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** VA/lb	Типичное значение
1341	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** VA/lb	Типичное значение
1342	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0448** VA/lb	Типичное значение
1343	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0447** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1344	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0652** VA/lb	Типичное значение
1345	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0650** VA/lb	Типичное значение
1346	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0882** VA/lb	Типичное значение
1347	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Типичное значение
1348	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Типичное значение
1349	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Типичное значение
1350	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.144** VA/lb	Типичное значение
1351	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** VA/lb	Типичное значение
1352	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** VA/lb	Типичное значение
1353	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.177** VA/lb	Типичное значение
1354	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Типичное значение
1355	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Типичное значение
1356	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.259** VA/lb	Типичное значение
1357	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Типичное значение
1358	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Типичное значение
1359	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Типичное значение
1360	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Типичное значение
1361	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** VA/lb	Типичное значение
1362	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.452** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1363	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Типичное значение
1364	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Типичное значение
1365	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.572** VA/lb	Типичное значение
1366	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.783** VA/lb	Типичное значение
1367	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.788** VA/lb	Типичное значение
1368	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** VA/lb	Типичное значение
1369	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Типичное значение
1370	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.11** VA/lb	Типичное значение
1371	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.76** VA/lb	Типичное значение
1372	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Типичное значение
1373	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Типичное значение
1374	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00212** W/lb	Типичное значение
1375	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00789** W/lb	Типичное значение
1376	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0170** W/lb	Типичное значение
1377	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0293** W/lb	Типичное значение
1378	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0446** W/lb	Типичное значение
1379	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0631** W/lb	Типичное значение
1380	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0847** W/lb	Типичное значение
1381	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.109** W/lb	Типичное значение
1382	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** W/lb	Типичное значение
1383	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.169** W/lb	Типичное значение
1384	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.204** W/lb	Типичное значение
1385	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.242** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1386	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Типичное значение
1387	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.334** W/lb	Типичное значение
1388	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1389	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Типичное значение
1390	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Типичное значение
1391	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Типичное значение
1392	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1393	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.569** W/lb	Типичное значение
1394	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Типичное значение
1395	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.723** W/lb	Типичное значение
1396	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.899** W/lb	Типичное значение
1397	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00346** VA/lb	Типичное значение
1398	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Типичное значение
1399	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0233** VA/lb	Типичное значение
1400	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0383** VA/lb	Типичное значение
1401	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** VA/lb	Типичное значение
1402	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0770** VA/lb	Типичное значение
1403	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Типичное значение
1404	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.128** VA/lb	Типичное значение
1405	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Типичное значение
1406	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Типичное значение
1407	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1408	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Типичное значение
1409	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.327** VA/lb	Типичное значение
1410	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.396** VA/lb	Типичное значение
1411	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.498** VA/lb	Типичное значение
1412	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Типичное значение
1413	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** VA/lb	Типичное значение
1414	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.67** VA/lb	Типичное значение
1415	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Типичное значение
1416	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00251** W/lb	Типичное значение
1417	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00247** W/lb	Типичное значение
1418	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00921** W/lb	Типичное значение
1419	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Типичное значение
1420	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0199** W/lb	Типичное значение
1421	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0197** W/lb	Типичное значение
1422	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0338** W/lb	Типичное значение
1423	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0342** W/lb	Типичное значение
1424	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0518** W/lb	Типичное значение
1425	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0513** W/lb	Типичное значение
1426	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0728** W/lb	Типичное значение
1427	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0721** W/lb	Типичное значение
1428	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0971** W/lb	Типичное значение
1429	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0964** W/lb	Типичное значение
1430	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.125** W/lb	Типичное значение
1431	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.124** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1432	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** W/lb	Типичное значение
1433	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.156** W/lb	Типичное значение
1434	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** W/lb	Типичное значение
1435	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.190** W/lb	Типичное значение
1436	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** W/lb	Типичное значение
1437	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.229** W/lb	Типичное значение
1438	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Типичное значение
1439	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Типичное значение
1440	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.321** W/lb	Типичное значение
1441	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.322** W/lb	Типичное значение
1442	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.376** W/lb	Типичное значение
1443	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.375** W/lb	Типичное значение
1444	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1445	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Типичное значение
1446	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Типичное значение
1447	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.437** W/lb	Типичное значение
1448	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Типичное значение
1449	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.517** W/lb	Типичное значение
1450	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1451	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.627** W/lb	Типичное значение
1452	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.612** W/lb	Типичное значение
1453	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.625** W/lb	Типичное значение
1454	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.765** W/lb	Типичное значение
1455	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.776** W/lb	Типичное значение
1456	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.943** W/lb	Типичное значение
1457	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.921** W/lb	Типичное значение
1458	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00406** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1459	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00393** VA/lb	Типичное значение
1460	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Типичное значение
1461	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0132** VA/lb	Типичное значение
1462	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0270** VA/lb	Типичное значение
1463	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** VA/lb	Типичное значение
1464	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0443** VA/lb	Типичное значение
1465	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0440** VA/lb	Типичное значение
1466	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0648** VA/lb	Типичное значение
1467	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0651** VA/lb	Типичное значение
1468	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0889** VA/lb	Типичное значение
1469	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0893** VA/lb	Типичное значение
1470	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.117** VA/lb	Типичное значение
1471	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Типичное значение
1472	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.147** VA/lb	Типичное значение
1473	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.148** VA/lb	Типичное значение
1474	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** VA/lb	Типичное значение
1475	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.183** VA/lb	Типичное значение
1476	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.222** VA/lb	Типичное значение
1477	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1478	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.264** VA/lb	Типичное значение
1479	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** VA/lb	Типичное значение
1480	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** VA/lb	Типичное значение
1481	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** VA/lb	Типичное значение
1482	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.379** VA/lb	Типичное значение
1483	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Типичное значение
1484	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.444** VA/lb	Типичное значение
1485	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Типичное значение
1486	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.544** VA/lb	Типичное значение
1487	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.571** VA/lb	Типичное значение
1488	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.713** VA/lb	Типичное значение
1489	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.761** VA/lb	Типичное значение
1490	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** VA/lb	Типичное значение
1491	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.38** VA/lb	Типичное значение
1492	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Типичное значение
1493	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.16** VA/lb	Типичное значение
1494	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.2** VA/lb	Типичное значение
1495	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.4** VA/lb	Типичное значение
1496	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00261** W/lb	Типичное значение
1497	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00956** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1498	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Типичное значение
1499	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0350** W/lb	Типичное значение
1500	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Типичное значение
1501	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0741** W/lb	Типичное значение
1502	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0988** W/lb	Типичное значение
1503	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Типичное значение
1504	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Типичное значение
1505	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.194** W/lb	Типичное значение
1506	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.233** W/lb	Типичное значение
1507	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.276** W/lb	Типичное значение
1508	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.324** W/lb	Типичное значение
1509	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.378** W/lb	Типичное значение
1510	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1511	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.439** W/lb	Типичное значение
1512	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Типичное значение
1513	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Типичное значение
1514	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Гарантированное максимальное значение
1515	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.614** W/lb	Типичное значение
1516	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.611** W/lb	Типичное значение
1517	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Типичное значение
1518	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.953** W/lb	Типичное значение
1519	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00367** VA/lb	Типичное значение
1520	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** VA/lb	Типичное значение
1521	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0253** VA/lb	Типичное значение
1522	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0418** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1523	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0618** VA/lb	Типичное значение
1524	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0850** VA/lb	Типичное значение
1525	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.112** VA/lb	Типичное значение
1526	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.141** VA/lb	Типичное значение
1527	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Типичное значение
1528	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1 T (B)	**0.212** VA/lb	Типичное значение
1529	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.254** VA/lb	Типичное значение
1530	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.300** VA/lb	Типичное значение
1531	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.354** VA/lb	Типичное значение
1532	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.420** VA/lb	Типичное значение
1533	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.509** VA/lb	Типичное значение
1534	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.658** VA/lb	Типичное значение
1535	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.04** VA/lb	Типичное значение
1536	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.04** VA/lb	Типичное значение
1537	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.8** VA/lb	Типичное значение
1538	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00269** W/kg	Типичное значение
1539	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01022** W/kg	Типичное значение
1540	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0223** W/kg	Типичное значение
1541	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0394** W/kg	Типичное значение
1542	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0609** W/kg	Типичное значение
1543	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0864** W/kg	Типичное значение
1544	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1160** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1545	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1500** W/kg	Типичное значение
1546	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1883** W/kg	Типичное значение
1547	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.232** W/kg	Типичное значение
1548	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.280** W/kg	Типичное значение
1549	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.334** W/kg	Типичное значение
1550	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.394** W/kg	Типичное значение
1551	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.460** W/kg	Типичное значение
1552	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.536** W/kg	Типичное значение
1553	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Типичное значение
1554	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.619** W/kg	Типичное значение
1555	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1556	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Типичное значение
1557	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.730** W/kg	Типичное значение
1558	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.893** W/kg	Типичное значение
1559	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.242** W/kg	Типичное значение
1560	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00314** W/kg	Типичное значение
1561	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01202** W/kg	Типичное значение
1562	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0264** W/kg	Типичное значение
1563	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0462** W/kg	Типичное значение
1564	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0712** W/kg	Типичное значение
1565	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1010** W/kg	Типичное значение
1566	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1359** W/kg	Типичное значение
1567	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1761** W/kg	Типичное значение
1568	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.2220** W/kg	Типичное значение
1569	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1 T (B)	**0.273** W/kg	Типичное значение
1570	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.330** W/kg	Типичное значение
1571	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.393** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1572	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.462** W/kg	Типичное значение
1573	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** W/kg	Типичное значение
1574	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.619** W/kg	Типичное значение
1575	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Типичное значение
1576	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** W/kg	Типичное значение
1577	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1578	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/kg	Типичное значение
1579	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
1580	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.007** W/kg	Типичное значение
1581	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.362** W/kg	Типичное значение
1582	**23JG110** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Типичное значение
1583	**23JG110** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1584	**23JG110** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Типичное значение
1585	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Типичное значение
1586	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1587	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Типичное значение
1588	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Типичное значение
1589	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1590	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Типичное значение
1591	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Типичное значение
1592	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1593	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Типичное значение
1594	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Типичное значение
1595	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1596	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1597	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Типичное значение
1598	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1599	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Типичное значение
1600	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Типичное значение
1601	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1602	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
1603	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Типичное значение
1604	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1605	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Типичное значение
1606	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Типичное значение
1607	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1608	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Типичное значение
1609	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Типичное значение
1610	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1611	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Типичное значение
1612	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Типичное значение
1613	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1614	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Типичное значение
1615	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Типичное значение
1616	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1617	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
1618	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Типичное значение
1619	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1620	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1621	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Типичное значение
1622	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1623	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Типичное значение
1624	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Типичное значение
1625	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1626	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Типичное значение
1627	**27JG120** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
1628	**27JG120** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1629	**27JG120** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Типичное значение
1630	**27JG130** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
1631	**27JG130** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1632	**27JG130** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Типичное значение
1633	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Типичное значение
1634	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1635	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Типичное значение
1636	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Типичное значение
1637	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1638	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Типичное значение
1639	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Типичное значение
1640	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1641	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Типичное значение
1642	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Типичное значение
1643	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1644	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1645	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Типичное значение
1646	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1647	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Типичное значение
1648	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Типичное значение
1649	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1650	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Типичное значение
1651	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Типичное значение
1652	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1653	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Типичное значение
1654	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Типичное значение
1655	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1656	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Типичное значение
1657	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Типичное значение
1658	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1659	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Типичное значение
1660	**30JG120** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
1661	**30JG120** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1662	**30JG120** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Типичное значение
1663	**30JG130** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Типичное значение
1664	**30JG130** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1665	**30JG130** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Типичное значение
1666	**30JG140** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Типичное значение
1667	**30JG140** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1668	**30JG140** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1669	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Типичное значение
1670	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1671	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Типичное значение
1672	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
1673	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1674	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Типичное значение
1675	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
1676	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1677	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Типичное значение
1678	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Типичное значение
1679	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1680	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
1681	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Типичное значение
1682	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1683	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Типичное значение
1684	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Типичное значение
1685	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1686	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Типичное значение
1687	**35JG135** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Типичное значение
1688	**35JG135** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1689	**35JG135** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.33** W/kg	Типичное значение
1690	**35JG145** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Типичное значение
1691	**35JG145** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1692	**35JG145** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1693	**35JG155** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Типичное значение
1694	**35JG155** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1695	**35JG155** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Типичное значение
1696	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Типичное значение
1697	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1698	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Типичное значение
1699	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Типичное значение
1700	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1701	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Типичное значение
1702	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Типичное значение
1703	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1704	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Типичное значение
1705	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Типичное значение
1706	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1707	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Типичное значение
1708	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Типичное значение
1709	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1710	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Типичное значение
1711	**M-0H** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1712	**M-0H** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Типичное значение
1713	**M-0H** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1714	**M-0H** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
1715	**M-0H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1716	**M-0H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1717	**M-0H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1718	**M-0H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Типичное значение
1719	**M-0H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1720	**M-0H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Типичное значение
1721	**M-0H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1722	**M-0H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Типичное значение
1723	**M-1H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1724	**M-1H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Типичное значение
1725	**M-1H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1726	**M-1H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Типичное значение
1727	**M-1H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1728	**M-1H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
1729	**M-1H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1730	**M-1H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Типичное значение
1731	**M-1H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1732	**M-1H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Типичное значение
1733	**M-1H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1734	**M-1H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Типичное значение
1735	**M-2H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1736	**M-2H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Типичное значение
1737	**M-2H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1738	**M-2H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Типичное значение
1739	**M-2H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1740	**M-2H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Типичное значение
1741	**M-2H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1742	**M-2H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Типичное значение
1743	**M-3** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1744	**M-3** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Типичное значение
1745	**M-3** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1746	**M-3** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Типичное значение
1747	**M-3** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1748	**M-3** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Типичное значение
1749	**M-3** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1750	**M-3** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Типичное значение
1751	**M-3H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1752	**M-3H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Типичное значение
1753	**M-3H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1754	**M-3H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Типичное значение
1755	**M-4** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1756	**M-4** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Типичное значение
1757	**M-4** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1758	**M-4** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Типичное значение
1759	**M-4** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1760	**M-4** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Типичное значение
1761	**M-4** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1762	**M-4** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1763	**M-5** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1764	**M-5** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Типичное значение
1765	**M-5** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1766	**M-5** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Типичное значение
1767	**M-5** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1768	**M-5** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Типичное значение
1769	**M-5** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1770	**M-5** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Типичное значение
1771	**M-6** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1772	**M-6** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Типичное значение
1773	**M-6** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.57** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1774	**M-6** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Типичное значение
1775	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.47** W/kg	Типичное значение
1776	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.65** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1777	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.64** W/kg	Типичное значение
1778	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.50** W/kg	Типичное значение
1779	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1780	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	Типичное значение
1781	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	Типичное значение
1782	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1783	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.71** W/kg	Типичное значение
1784	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.51** W/kg	Типичное значение
1785	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1786	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.69** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1787	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Типичное значение
1788	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1789	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Типичное значение
1790	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	Типичное значение
1791	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1792	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.79** W/kg	Типичное значение
1793	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Типичное значение
1794	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1795	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.82** W/kg	Типичное значение
1796	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Типичное значение
1797	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1798	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Типичное значение
1799	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	Типичное значение
1800	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1801	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	Типичное значение
1802	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Типичное значение
1803	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1804	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.72** W/kg	Типичное значение
1805	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	Типичное значение
1806	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1807	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Типичное значение
1808	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Типичное значение
1809	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1810	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1811	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Типичное значение
1812	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1813	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
1814	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Типичное значение
1815	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1816	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Типичное значение
1817	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	Типичное значение
1818	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1819	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Типичное значение
1820	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Типичное значение
1821	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1822	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	Типичное значение
1823	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Типичное значение
1824	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1825	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
1826	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Типичное значение
1827	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1828	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Типичное значение
1829	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Типичное значение
1830	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1831	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
1832	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	Типичное значение
1833	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1834	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1835	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Типичное значение
1836	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1837	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Типичное значение
1838	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Типичное значение
1839	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1840	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Типичное значение
1841	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
1842	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1843	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Типичное значение
1844	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Типичное значение
1845	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1846	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Типичное значение
1847	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	Типичное значение
1848	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1849	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Типичное значение
1850	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Типичное значение
1851	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1852	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Типичное значение
1853	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Типичное значение
1854	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1855	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Типичное значение
1856	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Типичное значение
1857	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1858	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1859	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Типичное значение
1860	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1861	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Типичное значение
1862	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Типичное значение
1863	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1864	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Типичное значение
1865	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Типичное значение
1866	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1867	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Типичное значение
1868	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Типичное значение
1869	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1870	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Типичное значение
1871	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Типичное значение
1872	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1873	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Типичное значение
1874	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Типичное значение
1875	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1876	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Типичное значение
1877	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Типичное значение
1878	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1879	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Типичное значение
1880	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Типичное значение
1881	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1882	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1883	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Типичное значение
1884	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1885	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Типичное значение
1886	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Типичное значение
1887	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1888	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Типичное значение
1889	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Типичное значение
1890	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1891	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Типичное значение
1892	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Типичное значение
1893	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1894	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Типичное значение
1895	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Типичное значение
1896	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1897	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Типичное значение
1898	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Типичное значение
1899	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1900	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Типичное значение
1901	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Типичное значение
1902	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1903	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Типичное значение
1904	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Типичное значение
1905	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1906	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1907	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Типичное значение
1908	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1909	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Типичное значение
1910	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Типичное значение
1911	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1912	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Типичное значение
1913	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Типичное значение
1914	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1915	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Типичное значение
1916	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Типичное значение
1917	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1918	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Типичное значение
1919	**M-1** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1920	**M-1** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Типичное значение
1921	**M-1** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.02** W/kg	Типичное значение
1922	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Типичное значение
1923	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1924	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Типичное значение
1925	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Типичное значение
1926	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1927	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Типичное значение
1928	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Типичное значение
1929	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1930	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1931	**M-2** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1932	**M-2** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Типичное значение
1933	**M-2** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Типичное значение
1934	**M-3** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1935	**M-3** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Типичное значение
1936	**M-3** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Типичное значение
1937	**M-3** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1938	**M-3** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Типичное значение
1939	**M-3** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Типичное значение
1940	**M-3** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1941	**M-3** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
1942	**M-3** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Типичное значение
1943	**M-4** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1944	**M-4** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
1945	**M-4** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Типичное значение
1946	**M-4** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1947	**M-4** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Типичное значение
1948	**M-4** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Типичное значение
1949	**M-5** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1950	**M-5** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	Типичное значение
1951	**M-5** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Типичное значение
1952	**M-5** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1953	**M-5** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.96** W/kg	Типичное значение
1954	**M-5** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1955	**M-6** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.11** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1956	**M-6** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Типичное значение
1957	**M-6** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Типичное значение
1958	**M100-23P** NLMK	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1959	**M100-23P** NLMK	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.98** W/kg	Типичное значение
1960	**M100-27P** NLMK	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1961	**M100-27P** NLMK	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.99** W/kg	Типичное значение
1962	**M105-30P** NLMK	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1963	**M105-30P** NLMK	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.04** W/kg	Типичное значение
1964	**M110-23S** NLMK	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1965	**M110-23S** NLMK	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.03** W/kg	Типичное значение
1966	**M110-27P** NLMK	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1967	**M110-27P** NLMK	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.07** W/kg	Типичное значение
1968	**M110-30P** NLMK	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1969	**M110-30P** NLMK	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.07** W/kg	Типичное значение
1970	**M120-27S** NLMK	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1971	**M120-27S** NLMK	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.13** W/kg	Типичное значение
1972	**M120-30S** NLMK	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1973	**M120-30S** NLMK	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.12** W/kg	Типичное значение
1974	**M130-30S** NLMK	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1975	**M130-30S** NLMK	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.26** W/kg	Типичное значение
1976	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1977	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.89** W/kg	Типичное значение
1978	**M95-23P** NLMK	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1979	**M95-23P** NLMK	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.93** W/kg	Типичное значение
1980	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1981	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.945** W/kg	Типичное значение
1982	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1983	**T100-23D** NLMK	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1984	**T100-27D** NLMK	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1985	**T105-27S** NLMK	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1986	**T105-27S** NLMK	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.02** W/kg	Типичное значение
1987	**T105-30D** NLMK	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1988	**T110-23S** NLMK	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1989	**T110-27S** NLMK	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1990	**T111-30S** NLMK	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.11** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1991	**T120-27S** NLMK	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1992	**T120-30S** NLMK	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1993	**T130-30S** NLMK	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1994	**T95-23D** NLMK	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1995	**T95-27D** NLMK	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1996	**23PH085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Типичное значение
1997	**23PH085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
1998	**23PH085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
1999	**23PH090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Типичное значение
2000	**23PH090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2001	**23PH090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Типичное значение
2002	**23PH095** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Типичное значение
2003	**23PH095** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2004	**23PH095** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Типичное значение
2005	**23PHD080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Типичное значение
2006	**23PHD080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2007	**23PHD080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Типичное значение
2008	**23PHD085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	Типичное значение
2009	**23PHD085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2010	**23PHD085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Типичное значение
2011	**23PHD090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Типичное значение
2012	**23PHD090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2013	**23PHD090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
2014	**23PHE080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Типичное значение
2015	**23PHE080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2016	**23PHE080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Типичное значение
2017	**23PHE085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Типичное значение
2018	**23PHE085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2019	**23PHE085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Типичное значение
2020	**27PG130** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Типичное значение
2021	**27PG130** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2022	**27PG130** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Типичное значение
2023	**27PH095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Типичное значение
2024	**27PH095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2025	**27PH095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Типичное значение
2026	**27PH100** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Типичное значение
2027	**27PH100** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2028	**27PH100** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Типичное значение
2029	**27PHD085** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Типичное значение
2030	**27PHD085** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2031	**27PHD085** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Типичное значение
2032	**27PHD090** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Типичное значение
2033	**27PHD090** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2034	**27PHD090** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Типичное значение
2035	**27PHD095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Типичное значение
2036	**27PHD095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2037	**27PHD095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Типичное значение
2038	**30PG120** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
2039	**30PG120** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2040	**30PG120** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Типичное значение
2041	**30PG130** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.87** W/kg	Типичное значение
2042	**30PG130** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2043	**30PG130** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Типичное значение
2044	**30PH100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Типичное значение
2045	**30PH100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2046	**30PH100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Типичное значение
2047	**30PH105** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Типичное значение
2048	**30PH105** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2049	**30PH105** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Типичное значение
2050	**30PHD095** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Типичное значение
2051	**30PHD095** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2052	**30PHD095** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Типичное значение
2053	**30PHD100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Типичное значение
2054	**30PHD100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2055	**30PHD100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Типичное значение
2056	**35PG145** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Типичное значение
2057	**35PG145** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2058	**35PG145** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Типичное значение
2059	**35PG155** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Типичное значение
2060	**35PG155** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2061	**35PG155** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Типичное значение
2062	**15SQH085** Shougang	0.15	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.60** W/kg	Опубликованное справочное значение
2063	**15SQH085** Shougang	0.15	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.82** W/kg	Типичное значение
2064	**18SQG075** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.55** W/kg	Опубликованное справочное значение
2065	**18SQG075** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2066	**18SQG075** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.74** W/kg	Типичное значение
2067	**18SQG080** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.58** W/kg	Опубликованное справочное значение
2068	**18SQG080** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2069	**18SQG080** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.79** W/kg	Типичное значение
2070	**18SQG085** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.61** W/kg	Опубликованное справочное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2071	**18SQG085** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2072	**18SQG085** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.83** W/kg	Типичное значение
2073	**18SQG090** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.64** W/kg	Опубликованное справочное значение
2074	**18SQG090** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2075	**18SQG090** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.87** W/kg	Типичное значение
2076	**18SQGD060** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.44** W/kg	Опубликованное справочное значение
2077	**18SQGD060** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.60** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2078	**18SQGD060** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.59** W/kg	Типичное значение
2079	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.44** W/kg	Опубликованное справочное значение
2080	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.59** W/kg	Типичное значение
2081	**18SQGD065** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.46** W/kg	Опубликованное справочное значение
2082	**18SQGD065** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.65** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2083	**18SQGD065** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.64** W/kg	Типичное значение
2084	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.46** W/kg	Опубликованное справочное значение
2085	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.64** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2086	**18SQGD070** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.49** W/kg	Опубликованное справочное значение
2087	**18SQGD070** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.70** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2088	**18SQGD070** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.68** W/kg	Типичное значение
2089	**18SQGD075** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.52** W/kg	Опубликованное справочное значение
2090	**18SQGD075** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2091	**18SQGD075** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.73** W/kg	Типичное значение
2092	**18SQH085** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.61** W/kg	Опубликованное справочное значение
2093	**18SQH085** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.83** W/kg	Типичное значение
2094	**20SQG075** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.56** W/kg	Опубликованное справочное значение
2095	**20SQG075** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2096	**20SQG075** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.74** W/kg	Типичное значение
2097	**20SQG080** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.59** W/kg	Опубликованное справочное значение
2098	**20SQG080** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2099	**20SQG080** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.79** W/kg	Типичное значение
2100	**20SQG085** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.61** W/kg	Опубликованное справочное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2101	**20SQG085** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2102	**20SQG085** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.83** W/kg	Типичное значение
2103	**20SQG090** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.63** W/kg	Опубликованное справочное значение
2104	**20SQG090** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2105	**20SQG090** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.87** W/kg	Типичное значение
2106	**20SQG095** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.65** W/kg	Опубликованное справочное значение
2107	**20SQG095** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2108	**20SQG095** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.92** W/kg	Типичное значение
2109	**20SQGD060** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.44** W/kg	Опубликованное справочное значение
2110	**20SQGD060** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.60** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2111	**20SQGD060** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.59** W/kg	Типичное значение
2112	**20SQGD065** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.48** W/kg	Опубликованное справочное значение
2113	**20SQGD065** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.65** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2114	**20SQGD065** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.64** W/kg	Типичное значение
2115	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.48** W/kg	Опубликованное справочное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2116	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.64** W/kg	Типичное значение
2117	**20SQGD070** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.50** W/kg	Опубликованное справочное значение
2118	**20SQGD070** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.70** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2119	**20SQGD070** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.68** W/kg	Типичное значение
2120	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.50** W/kg	Опубликованное справочное значение
2121	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.68** W/kg	Типичное значение
2122	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.50** W/kg	Опубликованное справочное значение
2123	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.68** W/kg	Типичное значение
2124	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.50** W/kg	Опубликованное справочное значение
2125	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.68** W/kg	Типичное значение
2126	**20SQGD075** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.52** W/kg	Опубликованное справочное значение
2127	**20SQGD075** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2128	**20SQGD075** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.72** W/kg	Типичное значение
2129	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.52** W/kg	Опубликованное справочное значение
2130	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.72** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2131	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.52** W/kg	Опубликованное справочное значение
2132	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.72** W/kg	Типичное значение
2133	**20SQGD080** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.55** W/kg	Опубликованное справочное значение
2134	**20SQGD080** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2135	**20SQGD080** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.77** W/kg	Типичное значение
2136	**20SQH085** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.61** W/kg	Опубликованное справочное значение
2137	**20SQH085** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.83** W/kg	Типичное значение
2138	**23SQG080** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.60** W/kg	Опубликованное справочное значение
2139	**23SQG080** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2140	**23SQG080** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Типичное значение
2141	**23SQG085** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.62** W/kg	Опубликованное справочное значение
2142	**23SQG085** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2143	**23SQG085** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.83** W/kg	Типичное значение
2144	**23SQG090** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.64** W/kg	Опубликованное справочное значение
2145	**23SQG090** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2146	**23SQG090** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Типичное значение
2147	**23SQG095** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.66** W/kg	Опубликованное справочное значение
2148	**23SQG095** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2149	**23SQG095** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.88** W/kg	Типичное значение
2150	**23SQG100** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.67** W/kg	Опубликованное справочное значение
2151	**23SQG100** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2152	**23SQG100** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.92** W/kg	Типичное значение
2153	**23SQGD070** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.53** W/kg	Опубликованное справочное значение
2154	**23SQGD070** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.70** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2155	**23SQGD070** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.70** W/kg	Типичное значение
2156	**23SQGD075** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.55** W/kg	Опубликованное справочное значение
2157	**23SQGD075** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2158	**23SQGD075** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.73** W/kg	Типичное значение
2159	**23SQGD080** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.56** W/kg	Опубликованное справочное значение
2160	**23SQGD080** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2161	**23SQGD080** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Типичное значение
2162	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.56** W/kg	Опубликованное справочное значение
2163	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Типичное значение
2164	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.56** W/kg	Опубликованное справочное значение
2165	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Типичное значение
2166	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.57** W/kg	Опубликованное справочное значение
2167	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.76** W/kg	Типичное значение
2168	**23SQGD085** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.59** W/kg	Опубликованное справочное значение
2169	**23SQGD085** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2170	**23SQGD085** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Типичное значение
2171	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.59** W/kg	Опубликованное справочное значение
2172	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Типичное значение
2173	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.59** W/kg	Опубликованное справочное значение
2174	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Типичное значение
2175	**23SQGD090** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.62** W/kg	Опубликованное справочное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2176	**23SQGD090** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2177	**23SQGD090** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Типичное значение
2178	**23SQH090** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.64** W/kg	Опубликованное справочное значение
2179	**23SQH090** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Типичное значение
2180	**27SQG090** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.67** W/kg	Опубликованное справочное значение
2181	**27SQG090** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2182	**27SQG090** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.89** W/kg	Типичное значение
2183	**27SQG095** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.68** W/kg	Опубликованное справочное значение
2184	**27SQG095** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2185	**27SQG095** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.92** W/kg	Типичное значение
2186	**27SQG100** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.69** W/kg	Опубликованное справочное значение
2187	**27SQG100** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2188	**27SQG100** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Типичное значение
2189	**27SQG110** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.70** W/kg	Опубликованное справочное значение
2190	**27SQG110** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2191	**27SQG110** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Типичное значение
2192	**27SQGD080** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.61** W/kg	Опубликованное справочное значение
2193	**27SQGD080** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2194	**27SQGD080** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Типичное значение
2195	**27SQGD085** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.62** W/kg	Опубликованное справочное значение
2196	**27SQGD085** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2197	**27SQGD085** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.83** W/kg	Типичное значение
2198	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.62** W/kg	Опубликованное справочное значение
2199	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.83** W/kg	Типичное значение
2200	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.62** W/kg	Опубликованное справочное значение
2201	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.83** W/kg	Типичное значение
2202	**27SQGD090** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.62** W/kg	Опубликованное справочное значение
2203	**27SQGD090** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2204	**27SQGD090** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Типичное значение
2205	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.62** W/kg	Опубликованное справочное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2206	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Типичное значение
2207	**27SQGD095** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.64** W/kg	Опубликованное справочное значение
2208	**27SQGD095** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2209	**27SQGD095** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Типичное значение
2210	**30SQG095** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.72** W/kg	Опубликованное справочное значение
2211	**30SQG095** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2212	**30SQG095** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Типичное значение
2213	**30SQG100** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.73** W/kg	Опубликованное справочное значение
2214	**30SQG100** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2215	**30SQG100** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.97** W/kg	Типичное значение
2216	**30SQG105** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.74** W/kg	Опубликованное справочное значение
2217	**30SQG105** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2218	**30SQG105** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Типичное значение
2219	**30SQG120** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.77** W/kg	Опубликованное справочное значение
2220	**30SQG120** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2221	**30SQG120** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.04** W/kg	Типичное значение
2222	**30SQGD090** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.67** W/kg	Опубликованное справочное значение
2223	**30SQGD090** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2224	**30SQGD090** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Типичное значение
2225	**30SQGD095** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.69** W/kg	Опубликованное справочное значение
2226	**30SQGD095** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2227	**30SQGD095** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.91** W/kg	Типичное значение
2228	**30SQGD100** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.71** W/kg	Опубликованное справочное значение
2229	**30SQGD100** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2230	**30SQGD100** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Типичное значение
2231	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.71** W/kg	Опубликованное справочное значение
2232	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Типичное значение
2233	**30SQGD105** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.73** W/kg	Опубликованное справочное значение
2234	**30SQGD105** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2235	**30SQGD105** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.98** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2236	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.63** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2237	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.62** W/kg	Типичное значение
2238	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2239	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.89** W/kg	Типичное значение
2240	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.64** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2241	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.63** W/kg	Типичное значение
2242	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2243	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.93** W/kg	Типичное значение
2244	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.67** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2245	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.66** W/kg	Типичное значение
2246	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2247	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.98** W/kg	Типичное значение
2248	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.74** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2249	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.73** W/kg	Типичное значение
2250	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2251	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.03** W/kg	Типичное значение
2252	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.77** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2253	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.76** W/kg	Типичное значение
2254	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.07** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2255	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.05** W/kg	Типичное значение
2256	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.74** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2257	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.73** W/kg	Типичное значение
2258	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2259	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.07** W/kg	Типичное значение
2260	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.78** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2261	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.77** W/kg	Типичное значение
2262	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2263	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.07** W/kg	Типичное значение
2264	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.78** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2265	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.77** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2266	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.14** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2267	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.07** W/kg	Типичное значение
2268	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.82** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2269	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.81** W/kg	Типичное значение
2270	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.17** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2271	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.15** W/kg	Типичное значение
2272	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.77** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2273	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Типичное значение
2274	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2275	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.14** W/kg	Типичное значение
2276	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2277	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.78** W/kg	Типичное значение
2278	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2279	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.18** W/kg	Типичное значение
2280	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.84** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2281	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.83** W/kg	Типичное значение
2282	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.22** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2283	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.19** W/kg	Типичное значение
2284	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2285	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.83** W/kg	Типичное значение
2286	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2287	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.23** W/kg	Типичное значение
2288	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2289	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.84** W/kg	Типичное значение
2290	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2291	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.24** W/kg	Типичное значение
2292	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.93** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2293	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.92** W/kg	Типичное значение
2294	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2295	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.25** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2296	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.96** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2297	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Типичное значение
2298	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.40** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2299	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.34** W/kg	Типичное значение
2300	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.58** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2301	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.57** W/kg	Типичное значение
2302	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2303	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.78** W/kg	Типичное значение
2304	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.60** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2305	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.59** W/kg	Типичное значение
2306	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2307	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.83** W/kg	Типичное значение
2308	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.62** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2309	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.61** W/kg	Типичное значение
2310	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2311	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.88** W/kg	Типичное значение
2312	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.64** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2313	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.63** W/kg	Типичное значение
2314	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2315	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.93** W/kg	Типичное значение
2316	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.67** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2317	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.66** W/kg	Типичное значение
2318	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2319	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.98** W/kg	Типичное значение
2320	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.76** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2321	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Типичное значение
2322	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2323	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.04** W/kg	Типичное значение
2324	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2325	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2326	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2327	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2328	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2329	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2330	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2331	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2332	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2333	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2334	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2335	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2336	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.15** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2337	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2338	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.35** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2339	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.70** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2340	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.70** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2341	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2342	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2343	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.78** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2344	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2345	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2346	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2347	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2348	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2349	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2350	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2351	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2352	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2353	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2354	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2355	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2356	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Характеристики при 60 Гц

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2357	**H100-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2358	**H100-30** Aperam	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2359	**H105-30** Aperam	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.38** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2360	**H110-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2361	**H110-30** Aperam	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.46** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2362	**H120-30** Aperam	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.58** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2363	**L080-23** Aperam	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2364	**L085-23** Aperam	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.12** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2365	**L085-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.12** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2366	**L090-23** Aperam	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.18** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2367	**L090-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.18** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2368	**L095-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2369	**L100-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2370	**R120-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.58** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2371	**R130-27** Aperam	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.68** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2372	**R130-30** Aperam	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.71** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2373	**R140-30** Aperam	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.83** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2374	**18QG080** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Типичное значение
2375	**18QG080** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Типичное значение
2376	**18QG085** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Типичное значение
2377	**18QG085** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Типичное значение
2378	**18QG095** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
2379	**18QG095** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Типичное значение
2380	**18RK065** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Типичное значение
2381	**18RK065** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Типичное значение
2382	**18RK070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Типичное значение
2383	**18RK070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Типичное значение
2384	**18RK075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Типичное значение
2385	**18RK075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
2386	**18RK085** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
2387	**18RK085** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Типичное значение
2388	**20QG080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Типичное значение
2389	**20QG080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Типичное значение
2390	**20QG085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Типичное значение
2391	**20QG085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Типичное значение
2392	**20QG095** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Типичное значение
2393	**20QG095** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2394	**20RK070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Типичное значение
2395	**20RK070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Типичное значение
2396	**20RK075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Типичное значение
2397	**20RK075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Типичное значение
2398	**20RK085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Типичное значение
2399	**20RK085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Типичное значение
2400	**23Q110** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
2401	**23Q110** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Типичное значение
2402	**23QG085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Типичное значение
2403	**23QG085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Типичное значение
2404	**23QG090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Типичное значение
2405	**23QG090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Типичное значение
2406	**23QG095** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Типичное значение
2407	**23QG095** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Типичное значение
2408	**23QG100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Типичное значение
2409	**23QG100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Типичное значение
2410	**23RK075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Типичное значение
2411	**23RK075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Типичное значение
2412	**23RK080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Типичное значение
2413	**23RK080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Типичное значение
2414	**23RK085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Типичное значение
2415	**23RK085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Типичное значение
2416	**23RK090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Типичное значение
2417	**23RK090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Типичное значение
2418	**23RK100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Типичное значение
2419	**23RK100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Типичное значение
2420	**27Q120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Типичное значение
2421	**27Q120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2422	**27QG090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Типичное значение
2423	**27QG090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Типичное значение
2424	**27QG095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Типичное значение
2425	**27QG095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Типичное значение
2426	**27QG100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Типичное значение
2427	**27QG100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Типичное значение
2428	**27QG120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Типичное значение
2429	**27QG120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Типичное значение
2430	**27RK085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
2431	**27RK085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Типичное значение
2432	**27RK090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Типичное значение
2433	**27RK090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Типичное значение
2434	**27RK095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Типичное значение
2435	**27RK095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Типичное значение
2436	**27RK100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Типичное значение
2437	**27RK100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Типичное значение
2438	**30Q120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Типичное значение
2439	**30Q120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Типичное значение
2440	**30Q130** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Типичное значение
2441	**30Q130** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Типичное значение
2442	**30QG100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Типичное значение
2443	**30QG100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Типичное значение
2444	**30QG105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Типичное значение
2445	**30QG105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Типичное значение
2446	**30QG120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Типичное значение
2447	**30QG120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Типичное значение
2448	**30RK095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Типичное значение
2449	**30RK095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2450	**30RK100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Типичное значение
2451	**30RK100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Типичное значение
2452	**30RK105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Типичное значение
2453	**30RK105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Типичное значение
2454	**35Q145** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	Типичное значение
2455	**35Q145** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Типичное значение
2456	**35Q155** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Типичное значение
2457	**35Q155** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Типичное значение
2458	**35QG135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Типичное значение
2459	**35QG135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Типичное значение
2460	**B18P070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Опубликованное справочное значение
2461	**B18P070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Типичное значение
2462	**B18P070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2463	**B18P070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Типичное значение
2464	**B18P075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Опубликованное справочное значение
2465	**B18P075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
2466	**B18P075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2467	**B18P075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Типичное значение
2468	**B18P080** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Опубликованное справочное значение
2469	**B18P080** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Типичное значение
2470	**B18P080** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2471	**B18P080** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Типичное значение
2472	**B18P085** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Опубликованное справочное значение
2473	**B18P085** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2474	**B18R055** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Опубликованное справочное значение
2475	**B18R055** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Типичное значение
2476	**B18R055** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2477	**B18R055** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Типичное значение
2478	**B18R060** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Опубликованное справочное значение
2479	**B18R060** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Типичное значение
2480	**B18R060** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2481	**B18R060** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Типичное значение
2482	**B18R065** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Опубликованное справочное значение
2483	**B18R065** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Типичное значение
2484	**B18R065** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2485	**B18R065** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
2486	**B18R070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Опубликованное справочное значение
2487	**B18R070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Типичное значение
2488	**B18R070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2489	**B18R070** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Типичное значение
2490	**B18R075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Опубликованное справочное значение
2491	**B18R075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Типичное значение
2492	**B18R075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2493	**B18R075** Baosteel	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Типичное значение
2494	**B20HS075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Опубликованное справочное значение
2495	**B20HS075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2496	**B20HS080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Опубликованное справочное значение
2497	**B20HS080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2498	**B20HS085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Опубликованное справочное значение
2499	**B20HS085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2500	**B20P075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Опубликованное справочное значение
2501	**B20P075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
2502	**B20P075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2503	**B20P075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Типичное значение
2504	**B20P080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Опубликованное справочное значение
2505	**B20P080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
2506	**B20P080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2507	**B20P080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Типичное значение
2508	**B20P085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Опубликованное справочное значение
2509	**B20P085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Типичное значение
2510	**B20P085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2511	**B20P085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Типичное значение
2512	**B20PD080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Опубликованное справочное значение
2513	**B20PD080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2514	**B20R060** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Опубликованное справочное значение
2515	**B20R060** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Типичное значение
2516	**B20R060** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2517	**B20R060** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2518	**B20R065** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Опубликованное справочное значение
2519	**B20R065** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Типичное значение
2520	**B20R065** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2521	**B20R065** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Типичное значение
2522	**B20R070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Опубликованное справочное значение
2523	**B20R070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Типичное значение
2524	**B20R070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2525	**B20R070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Типичное значение
2526	**B20R075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Опубликованное справочное значение
2527	**B20R075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Типичное значение
2528	**B20R075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2529	**B20R075** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Типичное значение
2530	**B20R080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Опубликованное справочное значение
2531	**B20R080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Типичное значение
2532	**B20R080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2533	**B20R080** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Типичное значение
2534	**B20R085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Опубликованное справочное значение
2535	**B20R085** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2536	**B20RD065** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Опубликованное справочное значение
2537	**B20RD065** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2538	**B20RD070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Опубликованное справочное значение
2539	**B20RD070** Baosteel	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2540	**B23G110** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Опубликованное справочное значение
2541	**B23G110** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
2542	**B23G110** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2543	**B23G110** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Типичное значение
2544	**B23HS075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Опубликованное справочное значение
2545	**B23HS075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
2546	**B23HS075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2547	**B23HS075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Типичное значение
2548	**B23HS080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Опубликованное справочное значение
2549	**B23HS080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
2550	**B23HS080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2551	**B23HS080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Типичное значение
2552	**B23HS085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Опубликованное справочное значение
2553	**B23HS085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Типичное значение
2554	**B23HS085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2555	**B23HS085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Типичное значение
2556	**B23HS090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Опубликованное справочное значение
2557	**B23HS090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
2558	**B23HS090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2559	**B23HS090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Типичное значение
2560	**B23P080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Опубликованное справочное значение
2561	**B23P080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
2562	**B23P080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2563	**B23P080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Типичное значение
2564	**B23P085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Опубликованное справочное значение
2565	**B23P085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Типичное значение
2566	**B23P085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2567	**B23P085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Типичное значение
2568	**B23P090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Опубликованное справочное значение
2569	**B23P090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Типичное значение
2570	**B23P090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2571	**B23P090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Типичное значение
2572	**B23P095** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Опубликованное справочное значение
2573	**B23P095** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Типичное значение
2574	**B23P095** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2575	**B23P095** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Типичное значение
2576	**B23P100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Опубликованное справочное значение
2577	**B23P100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Типичное значение
2578	**B23P100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2579	**B23P100** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Типичное значение
2580	**B23PD085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Опубликованное справочное значение
2581	**B23PD085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2582	**B23PD090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Опубликованное справочное значение
2583	**B23PD090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2584	**B23R070** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Опубликованное справочное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2585	**B23R070** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Типичное значение
2586	**B23R070** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2587	**B23R070** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Типичное значение
2588	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Опубликованное справочное значение
2589	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2590	**B23R075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Опубликованное справочное значение
2591	**B23R075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Типичное значение
2592	**B23R075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2593	**B23R075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Типичное значение
2594	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Опубликованное справочное значение
2595	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Типичное значение
2596	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2597	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Типичное значение
2598	**B23R080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Опубликованное справочное значение
2599	**B23R080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Типичное значение
2600	**B23R080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2601	**B23R080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Типичное значение
2602	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Опубликованное справочное значение
2603	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Типичное значение
2604	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2605	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Типичное значение
2606	**B23R085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Опубликованное справочное значение
2607	**B23R085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2608	**B23R085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2609	**B23R085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Типичное значение
2610	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Опубликованное справочное значение
2611	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
2612	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2613	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Типичное значение
2614	**B23R090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Опубликованное справочное значение
2615	**B23R090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Типичное значение
2616	**B23R090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2617	**B23R090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Типичное значение
2618	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Опубликованное справочное значение
2619	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2620	**B23RD070** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Опубликованное справочное значение
2621	**B23RD070** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2622	**B23RD075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Опубликованное справочное значение
2623	**B23RD075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
2624	**B23RD075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2625	**B23RD075** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Типичное значение
2626	**B23RD080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Опубликованное справочное значение
2627	**B23RD080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Типичное значение
2628	**B23RD080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2629	**B23RD080** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2630	**B23RD085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Опубликованное справочное значение
2631	**B23RD085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
2632	**B23RD085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2633	**B23RD085** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Типичное значение
2634	**B23RD090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Опубликованное справочное значение
2635	**B23RD090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Типичное значение
2636	**B23RD090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2637	**B23RD090** Baosteel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Типичное значение
2638	**B27G120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Опубликованное справочное значение
2639	**B27G120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Типичное значение
2640	**B27G120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2641	**B27G120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Типичное значение
2642	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	Опубликованное справочное значение
2643	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2644	**B27P085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Опубликованное справочное значение
2645	**B27P085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Типичное значение
2646	**B27P085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2647	**B27P085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Типичное значение
2648	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Опубликованное справочное значение
2649	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2650	**B27P090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Опубликованное справочное значение
2651	**B27P090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2652	**B27P090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2653	**B27P090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Типичное значение
2654	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Опубликованное справочное значение
2655	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2656	**B27P095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Опубликованное справочное значение
2657	**B27P095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Типичное значение
2658	**B27P095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2659	**B27P095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Типичное значение
2660	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Опубликованное справочное значение
2661	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2662	**B27P100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Опубликованное справочное значение
2663	**B27P100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Типичное значение
2664	**B27P100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2665	**B27P100** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Типичное значение
2666	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Опубликованное справочное значение
2667	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Типичное значение
2668	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2669	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Типичное значение
2670	**B27P110** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Опубликованное справочное значение
2671	**B27P110** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Типичное значение
2672	**B27P110** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2673	**B27P110** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2674	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Опубликованное справочное значение
2675	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2676	**B27P120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Опубликованное справочное значение
2677	**B27P120** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2678	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Опубликованное справочное значение
2679	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2680	**B27R080** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Опубликованное справочное значение
2681	**B27R080** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Типичное значение
2682	**B27R080** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2683	**B27R080** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Типичное значение
2684	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Опубликованное справочное значение
2685	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2686	**B27R085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Опубликованное справочное значение
2687	**B27R085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Типичное значение
2688	**B27R085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2689	**B27R085** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Типичное значение
2690	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Опубликованное справочное значение
2691	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2692	**B27R090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Опубликованное справочное значение
2693	**B27R090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Типичное значение
2694	**B27R090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2695	**B27R090** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Типичное значение
2696	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Опубликованное справочное значение
2697	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Типичное значение
2698	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2699	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Типичное значение
2700	**B27R095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Опубликованное справочное значение
2701	**B27R095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Типичное значение
2702	**B27R095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2703	**B27R095** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Типичное значение
2704	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Опубликованное справочное значение
2705	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Типичное значение
2706	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2707	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Типичное значение
2708	**B30G120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Опубликованное справочное значение
2709	**B30G120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Типичное значение
2710	**B30G120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2711	**B30G120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	Типичное значение
2712	**B30G130** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	Опубликованное справочное значение
2713	**B30G130** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Типичное значение
2714	**B30G130** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2715	**B30G130** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	Типичное значение
2716	**B30P090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Опубликованное справочное значение
2717	**B30P090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2718	**B30P090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2719	**B30P090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Типичное значение
2720	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Опубликованное справочное значение
2721	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2722	**B30P095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Опубликованное справочное значение
2723	**B30P095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Типичное значение
2724	**B30P095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2725	**B30P095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Типичное значение
2726	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Опубликованное справочное значение
2727	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2728	**B30P100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Опубликованное справочное значение
2729	**B30P100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Типичное значение
2730	**B30P100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2731	**B30P100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Типичное значение
2732	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Опубликованное справочное значение
2733	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Типичное значение
2734	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2735	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Типичное значение
2736	**B30P105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Опубликованное справочное значение
2737	**B30P105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Типичное значение
2738	**B30P105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2739	**B30P105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2740	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Опубликованное справочное значение
2741	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Типичное значение
2742	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2743	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Типичное значение
2744	**B30P120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Опубликованное справочное значение
2745	**B30P120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Типичное значение
2746	**B30P120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2747	**B30P120** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Типичное значение
2748	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Опубликованное справочное значение
2749	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Типичное значение
2750	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2751	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Типичное значение
2752	**B30R090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Опубликованное справочное значение
2753	**B30R090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Типичное значение
2754	**B30R090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2755	**B30R090** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Типичное значение
2756	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Опубликованное справочное значение
2757	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2758	**B30R095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Опубликованное справочное значение
2759	**B30R095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
2760	**B30R095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2761	**B30R095** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2762	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Опубликованное справочное значение
2763	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2764	**B30R100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Опубликованное справочное значение
2765	**B30R100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Типичное значение
2766	**B30R100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2767	**B30R100** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Типичное значение
2768	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Опубликованное справочное значение
2769	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Типичное значение
2770	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2771	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Типичное значение
2772	**B30R105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Опубликованное справочное значение
2773	**B30R105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Типичное значение
2774	**B30R105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2775	**B30R105** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Типичное значение
2776	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Опубликованное справочное значение
2777	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2778	**B35G135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	Опубликованное справочное значение
2779	**B35G135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Типичное значение
2780	**B35G135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2781	**B35G135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Типичное значение
2782	**B35G145** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	Опубликованное справочное значение
2783	**B35G145** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2784	**B35G145** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2785	**B35G145** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Типичное значение
2786	**B35G155** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	Опубликованное справочное значение
2787	**B35G155** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Типичное значение
2788	**B35G155** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2789	**B35G155** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Типичное значение
2790	**B35P115** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Опубликованное справочное значение
2791	**B35P115** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Типичное значение
2792	**B35P115** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2793	**B35P115** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Типичное значение
2794	**B35P125** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Опубликованное справочное значение
2795	**B35P125** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	Типичное значение
2796	**B35P125** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2797	**B35P125** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Типичное значение
2798	**B35P135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Опубликованное справочное значение
2799	**B35P135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	Типичное значение
2800	**B35P135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2801	**B35P135** Baosteel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Типичное значение
2802	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Типичное значение
2803	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01276** W/kg	Типичное значение
2804	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0276** W/kg	Типичное значение
2805	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0482** W/kg	Типичное значение
2806	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0745** W/kg	Типичное значение
2807	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1060** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2808	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1437** W/kg	Типичное значение
2809	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1873** W/kg	Типичное значение
2810	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2368** W/kg	Типичное значение
2811	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.293** W/kg	Типичное значение
2812	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.355** W/kg	Типичное значение
2813	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.422** W/kg	Типичное значение
2814	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.496** W/kg	Типичное значение
2815	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.577** W/kg	Типичное значение
2816	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Типичное значение
2817	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.650** W/kg	Типичное значение
2818	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.764** W/kg	Типичное значение
2819	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2820	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Типичное значение
2821	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.897** W/kg	Типичное значение
2822	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.090** W/kg	Типичное значение
2823	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.512** W/kg	Типичное значение
2824	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00419** W/kg	Типичное значение
2825	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00464** W/kg	Типичное значение
2826	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01587** W/kg	Типичное значение
2827	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Типичное значение
2828	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0365** W/kg	Типичное значение
2829	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0349** W/kg	Типичное значение
2830	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0633** W/kg	Типичное значение
2831	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0609** W/kg	Типичное значение
2832	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0934** W/kg	Типичное значение
2833	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0969** W/kg	Типичное значение
2834	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1368** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2835	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1321** W/kg	Типичное значение
2836	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1770** W/kg	Типичное значение
2837	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1831** W/kg	Типичное значение
2838	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.228** W/kg	Типичное значение
2839	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.236** W/kg	Типичное значение
2840	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.286** W/kg	Типичное значение
2841	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.296** W/kg	Типичное значение
2842	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.351** W/kg	Типичное значение
2843	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.363** W/kg	Типичное значение
2844	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.438** W/kg	Типичное значение
2845	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.423** W/kg	Типичное значение
2846	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.503** W/kg	Типичное значение
2847	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.520** W/kg	Типичное значение
2848	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.611** W/kg	Типичное значение
2849	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.591** W/kg	Типичное значение
2850	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.687** W/kg	Типичное значение
2851	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.711** W/kg	Типичное значение
2852	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2853	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.822** W/kg	Типичное значение
2854	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.796** W/kg	Типичное значение
2855	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Типичное значение
2856	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.916** W/kg	Типичное значение
2857	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.952** W/kg	Типичное значение
2858	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2859	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Типичное значение
2860	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.080** W/kg	Типичное значение
2861	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.116** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2862	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.348** W/kg	Типичное значение
2863	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.383** W/kg	Типичное значение
2864	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.92** W/kg	Типичное значение
2865	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.98** W/kg	Типичное значение
2866	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00785** VA/kg	Типичное значение
2867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00844** VA/kg	Типичное значение
2868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0290** VA/kg	Типичное значение
2869	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0275** VA/kg	Типичное значение
2870	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0595** VA/kg	Типичное значение
2871	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0575** VA/kg	Типичное значение
2872	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0957** VA/kg	Типичное значение
2873	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0976** VA/kg	Типичное значение
2874	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1420** VA/kg	Типичное значение
2875	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1406** VA/kg	Типичное значение
2876	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1921** VA/kg	Типичное значение
2877	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1917** VA/kg	Типичное значение
2878	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.249** VA/kg	Типичное значение
2879	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.248** VA/kg	Типичное значение
2880	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.311** VA/kg	Типичное значение
2881	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.309** VA/kg	Типичное значение
2882	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.380** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2883	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Типичное значение
2884	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.455** VA/kg	Типичное значение
2885	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.451** VA/kg	Типичное значение
2886	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.537** VA/kg	Типичное значение
2887	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.531** VA/kg	Типичное значение
2888	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.628** VA/kg	Типичное значение
2889	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.621** VA/kg	Типичное значение
2890	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** VA/kg	Типичное значение
2891	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.725** VA/kg	Типичное значение
2892	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.840** VA/kg	Типичное значение
2893	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.853** VA/kg	Типичное значение
2894	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.005** VA/kg	Типичное значение
2895	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.996** VA/kg	Типичное значение
2896	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.168** VA/kg	Типичное значение
2897	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.209** VA/kg	Типичное значение
2898	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.576** VA/kg	Типичное значение
2899	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.581** VA/kg	Типичное значение
2900	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.82** VA/kg	Типичное значение
2901	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.69** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2902	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.43** VA/kg	Типичное значение
2903	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.70** VA/kg	Типичное значение
2904	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00385** W/kg	Типичное значение
2905	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01451** W/kg	Типичное значение
2906	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Типичное значение
2907	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0554** W/kg	Типичное значение
2908	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0852** W/kg	Типичное значение
2909	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1210** W/kg	Типичное значение
2910	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1628** W/kg	Типичное значение
2911	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.211** W/kg	Типичное значение
2912	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.265** W/kg	Типичное значение
2913	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.325** W/kg	Типичное значение
2914	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.394** W/kg	Типичное значение
2915	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.470** W/kg	Типичное значение
2916	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.555** W/kg	Типичное значение
2917	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.648** W/kg	Типичное значение
2918	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2919	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Типичное значение
2920	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Типичное значение
2921	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.867** W/kg	Типичное значение
2922	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2923	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Типичное значение
2924	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.017** W/kg	Типичное значение
2925	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.264** W/kg	Типичное значение
2926	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.766** W/kg	Типичное значение
2927	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00717** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2928	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0250** VA/kg	Типичное значение
2929	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0523** VA/kg	Типичное значение
2930	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0873** VA/kg	Типичное значение
2931	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1293** VA/kg	Типичное значение
2932	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1776** VA/kg	Типичное значение
2933	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.233** VA/kg	Типичное значение
2934	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** VA/kg	Типичное значение
2935	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.367** VA/kg	Типичное значение
2936	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** VA/kg	Типичное значение
2937	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.551** VA/kg	Типичное значение
2938	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.671** VA/kg	Типичное значение
2939	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.819** VA/kg	Типичное значение
2940	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.000** VA/kg	Типичное значение
2941	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.225** VA/kg	Типичное значение
2942	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.524** VA/kg	Типичное значение
2943	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.04** VA/kg	Типичное значение
2944	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.48** VA/kg	Типичное значение
2945	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.19** VA/kg	Типичное значение
2946	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** W/kg	Типичное значение
2947	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00514** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2948	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01873** W/kg	Типичное значение
2949	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01938** W/kg	Типичное значение
2950	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0414** W/kg	Типичное значение
2951	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0426** W/kg	Типичное значение
2952	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0723** W/kg	Типичное значение
2953	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0739** W/kg	Типичное значение
2954	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1105** W/kg	Типичное значение
2955	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1129** W/kg	Типичное значение
2956	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1589** W/kg	Типичное значение
2957	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1558** W/kg	Типичное значение
2958	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.212** W/kg	Типичное значение
2959	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.208** W/kg	Типичное значение
2960	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.272** W/kg	Типичное значение
2961	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.267** W/kg	Типичное значение
2962	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.341** W/kg	Типичное значение
2963	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.334** W/kg	Типичное значение
2964	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.417** W/kg	Типичное значение
2965	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.409** W/kg	Типичное значение
2966	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.502** W/kg	Типичное значение
2967	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.492** W/kg	Типичное значение
2968	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.595** W/kg	Типичное значение
2969	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.584** W/kg	Типичное значение
2970	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.686** W/kg	Типичное значение
2971	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.698** W/kg	Типичное значение
2972	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.811** W/kg	Типичное значение
2973	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.798** W/kg	Типичное значение
2974	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2975	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Типичное значение
2976	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Типичное значение
2977	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.924** W/kg	Типичное значение
2978	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.080** W/kg	Типичное значение
2979	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.064** W/kg	Типичное значение
2980	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Гарантированное максимальное значение
2981	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.250** W/kg	Типичное значение
2982	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Типичное значение
2983	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.258** W/kg	Типичное значение
2984	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.523** W/kg	Типичное значение
2985	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.534** W/kg	Типичное значение
2986	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.09** W/kg	Типичное значение
2987	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.11** W/kg	Типичное значение
2988	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00853** VA/kg	Типичное значение
2989	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00912** VA/kg	Типичное значение
2990	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0319** VA/kg	Типичное значение
2991	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0307** VA/kg	Типичное значение
2992	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0645** VA/kg	Типичное значение
2993	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0657** VA/kg	Типичное значение
2994	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1071** VA/kg	Типичное значение
2995	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1079** VA/kg	Типичное значение
2996	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1574** VA/kg	Типичное значение
2997	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1569** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
2998	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.214** VA/kg	Типичное значение
2999	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.212** VA/kg	Типичное значение
3000	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.278** VA/kg	Типичное значение
3001	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.273** VA/kg	Типичное значение
3002	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.347** VA/kg	Типичное значение
3003	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.341** VA/kg	Типичное значение
3004	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.424** VA/kg	Типичное значение
3005	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.414** VA/kg	Типичное значение
3006	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.507** VA/kg	Типичное значение
3007	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.495** VA/kg	Типичное значение
3008	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.597** VA/kg	Типичное значение
3009	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.583** VA/kg	Типичное значение
3010	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.680** VA/kg	Типичное значение
3011	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.697** VA/kg	Типичное значение
3012	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.809** VA/kg	Типичное значение
3013	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.791** VA/kg	Типичное значение
3014	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.915** VA/kg	Типичное значение
3015	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.937** VA/kg	Типичное значение
3016	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.092** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3017	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.069** VA/kg	Типичное значение
3018	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.304** VA/kg	Типичное значение
3019	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.268** VA/kg	Типичное значение
3020	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.664** VA/kg	Типичное значение
3021	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.665** VA/kg	Типичное значение
3022	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.58** VA/kg	Типичное значение
3023	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.75** VA/kg	Типичное значение
3024	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.02** VA/kg	Типичное значение
3025	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**9.82** VA/kg	Типичное значение
3026	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00441** W/kg	Типичное значение
3027	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Типичное значение
3028	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0370** W/kg	Типичное значение
3029	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0647** W/kg	Типичное значение
3030	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0996** W/kg	Типичное значение
3031	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1413** W/kg	Типичное значение
3032	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1900** W/kg	Типичное значение
3033	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.246** W/kg	Типичное значение
3034	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.309** W/kg	Типичное значение
3035	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.380** W/kg	Типичное значение
3036	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.459** W/kg	Типичное значение
3037	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.547** W/kg	Типичное значение
3038	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.644** W/kg	Типичное значение
3039	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.749** W/kg	Типичное значение
3040	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3041	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.865** W/kg	Типичное значение
3042	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Типичное значение
3043	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.994** W/kg	Типичное значение
3044	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3045	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Типичное значение
3046	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.154** W/kg	Типичное значение
3047	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.405** W/kg	Типичное значение
3048	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.876** W/kg	Типичное значение
3049	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00683** VA/kg	Типичное значение
3050	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0244** VA/kg	Типичное значение
3051	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0518** VA/kg	Типичное значение
3052	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0874** VA/kg	Типичное значение
3053	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1306** VA/kg	Типичное значение
3054	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1808** VA/kg	Типичное значение
3055	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.238** VA/kg	Типичное значение
3056	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.303** VA/kg	Типичное значение
3057	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Типичное значение
3058	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.463** VA/kg	Типичное значение
3059	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.565** VA/kg	Типичное значение
3060	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.685** VA/kg	Типичное значение
3061	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.829** VA/kg	Типичное значение
3062	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.999** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3063	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.200** VA/kg	Типичное значение
3064	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.453** VA/kg	Типичное значение
3065	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.887** VA/kg	Типичное значение
3066	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/kg	Типичное значение
3067	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.15** VA/kg	Типичное значение
3068	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00586** W/kg	Типичное значение
3069	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00569** W/kg	Типичное значение
3070	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0214** W/kg	Типичное значение
3071	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0218** W/kg	Типичное значение
3072	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0463** W/kg	Типичное значение
3073	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** W/kg	Типичное значение
3074	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0799** W/kg	Типичное значение
3075	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0812** W/kg	Типичное значение
3076	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1232** W/kg	Типичное значение
3077	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1211** W/kg	Типичное значение
3078	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1727** W/kg	Типичное значение
3079	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1699** W/kg	Типичное значение
3080	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.230** W/kg	Типичное значение
3081	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.226** W/kg	Типичное значение
3082	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.289** W/kg	Типичное значение
3083	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** W/kg	Типичное значение
3084	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.360** W/kg	Типичное значение
3085	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.368** W/kg	Типичное значение
3086	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.439** W/kg	Типичное значение
3087	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** W/kg	Типичное значение
3088	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.527** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3089	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.540** W/kg	Типичное значение
3090	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.625** W/kg	Типичное значение
3091	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.640** W/kg	Типичное значение
3092	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.748** W/kg	Типичное значение
3093	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** W/kg	Типичное значение
3094	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.868** W/kg	Типичное значение
3095	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.849** W/kg	Типичное значение
3096	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3097	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.999** W/kg	Типичное значение
3098	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.982** W/kg	Типичное значение
3099	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Типичное значение
3100	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.149** W/kg	Типичное значение
3101	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.126** W/kg	Типичное значение
3102	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3103	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.31** W/kg	Типичное значение
3104	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.333** W/kg	Типичное значение
3105	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.313** W/kg	Типичное значение
3106	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.596** W/kg	Типичное значение
3107	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.629** W/kg	Типичное значение
3108	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.22** W/kg	Типичное значение
3109	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.26** W/kg	Типичное значение
3110	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00878** VA/kg	Типичное значение
3111	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00946** VA/kg	Типичное значение
3112	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0323** VA/kg	Типичное значение
3113	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0311** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3114	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0659** VA/kg	Типичное значение
3115	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0647** VA/kg	Типичное значение
3116	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1073** VA/kg	Типичное значение
3117	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1083** VA/kg	Типичное значение
3118	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1577** VA/kg	Типичное значение
3119	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1584** VA/kg	Типичное значение
3120	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Типичное значение
3121	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Типичное значение
3122	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.279** VA/kg	Типичное значение
3123	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.280** VA/kg	Типичное значение
3124	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.352** VA/kg	Типичное значение
3125	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.350** VA/kg	Типичное значение
3126	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.429** VA/kg	Типичное значение
3127	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.431** VA/kg	Типичное значение
3128	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.518** VA/kg	Типичное значение
3129	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.515** VA/kg	Типичное значение
3130	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.609** VA/kg	Типичное значение
3131	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.614** VA/kg	Типичное значение
3132	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.720** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3133	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.713** VA/kg	Типичное значение
3134	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.830** VA/kg	Типичное значение
3135	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.837** VA/kg	Типичное значение
3136	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.960** VA/kg	Типичное значение
3137	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.972** VA/kg	Типичное значение
3138	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.120** VA/kg	Типичное значение
3139	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.134** VA/kg	Типичное значение
3140	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.331** VA/kg	Типичное значение
3141	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.351** VA/kg	Типичное значение
3142	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.683** VA/kg	Типичное значение
3143	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.706** VA/kg	Типичное значение
3144	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Типичное значение
3145	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Типичное значение
3146	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Типичное значение
3147	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Типичное значение
3148	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00487** W/kg	Типичное значение
3149	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01871** W/kg	Типичное значение
3150	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0413** W/kg	Типичное значение
3151	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0720** W/kg	Типичное значение
3152	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1103** W/kg	Типичное значение
3153	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1559** W/kg	Типичное значение
3154	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.209** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3155	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** W/kg	Типичное значение
3156	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.337** W/kg	Типичное значение
3157	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.413** W/kg	Типичное значение
3158	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.498** W/kg	Типичное значение
3159	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.592** W/kg	Типичное значение
3160	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.696** W/kg	Типичное значение
3161	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.809** W/kg	Типичное значение
3162	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.99** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3163	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Типичное значение
3164	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Типичное значение
3165	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.079** W/kg	Типичное значение
3166	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3167	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Типичное значение
3168	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.252** W/kg	Типичное значение
3169	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.506** W/kg	Типичное значение
3170	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.02** W/kg	Типичное значение
3171	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00741** VA/kg	Типичное значение
3172	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0268** VA/kg	Типичное значение
3173	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0566** VA/kg	Типичное значение
3174	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0952** VA/kg	Типичное значение
3175	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1416** VA/kg	Типичное значение
3176	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1954** VA/kg	Типичное значение
3177	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.257** VA/kg	Типичное значение
3178	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.326** VA/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3179	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.405** VA/kg	Типичное значение
3180	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.498** VA/kg	Типичное значение
3181	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.605** VA/kg	Типичное значение
3182	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.730** VA/kg	Типичное значение
3183	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.877** VA/kg	Типичное значение
3184	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.053** VA/kg	Типичное значение
3185	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.271** VA/kg	Типичное значение
3186	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.566** VA/kg	Типичное значение
3187	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.05** VA/kg	Типичное значение
3188	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.31** VA/kg	Типичное значение
3189	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.25** VA/kg	Типичное значение
3190	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00182** W/lb	Типичное значение
3191	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00688** W/lb	Типичное значение
3192	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Типичное значение
3193	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Типичное значение
3194	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0409** W/lb	Типичное значение
3195	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0584** W/lb	Типичное значение
3196	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0788** W/lb	Типичное значение
3197	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Типичное значение
3198	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Типичное значение
3199	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.158** W/lb	Типичное значение
3200	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.191** W/lb	Типичное значение
3201	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3202	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.269** W/lb	Типичное значение
3203	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.317** W/lb	Типичное значение
3204	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3205	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Типичное значение
3206	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Типичное значение
3207	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.451** W/lb	Типичное значение
3208	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.609** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3209	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Типичное значение
3210	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Типичное значение
3211	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Типичное значение
3212	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.00** W/lb	Типичное значение
3213	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** VA/lb	Типичное значение
3214	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0164** VA/lb	Типичное значение
3215	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0330** VA/lb	Типичное значение
3216	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** VA/lb	Типичное значение
3217	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0765** VA/lb	Типичное значение
3218	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.102** VA/lb	Типичное значение
3219	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Типичное значение
3220	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Типичное значение
3221	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.196** VA/lb	Типичное значение
3222	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.234** VA/lb	Типичное значение
3223	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.277** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3224	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.328** VA/lb	Типичное значение
3225	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.390** VA/lb	Типичное значение
3226	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.474** VA/lb	Типичное значение
3227	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** VA/lb	Типичное значение
3228	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.853** VA/lb	Типичное значение
3229	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** VA/lb	Типичное значение
3230	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.17** VA/lb	Типичное значение
3231	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.3** VA/lb	Типичное значение
3232	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00193** W/lb	Типичное значение
3233	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00716** W/lb	Типичное значение
3234	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0156** W/lb	Типичное значение
3235	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0269** W/lb	Типичное значение
3236	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0412** W/lb	Типичное значение
3237	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0585** W/lb	Типичное значение
3238	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0789** W/lb	Типичное значение
3239	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Типичное значение
3240	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Типичное значение
3241	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.159** W/lb	Типичное значение
3242	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.192** W/lb	Типичное значение
3243	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.230** W/lb	Типичное значение
3244	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.271** W/lb	Типичное значение
3245	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.320** W/lb	Типичное значение
3246	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3247	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3248	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Типичное значение
3249	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.459** W/lb	Типичное значение
3250	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.620** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3251	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Типичное значение
3252	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Типичное значение
3253	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.807** W/lb	Типичное значение
3254	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.06** W/lb	Типичное значение
3255	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00426** VA/lb	Типичное значение
3256	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0142** VA/lb	Типичное значение
3257	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Типичное значение
3258	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Типичное значение
3259	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0655** VA/lb	Типичное значение
3260	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0879** VA/lb	Типичное значение
3261	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** VA/lb	Типичное значение
3262	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.140** VA/lb	Типичное значение
3263	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.171** VA/lb	Типичное значение
3264	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.205** VA/lb	Типичное значение
3265	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.243** VA/lb	Типичное значение
3266	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Типичное значение
3267	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Типичное значение
3268	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.416** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3269	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.531** VA/lb	Типичное значение
3270	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.749** VA/lb	Типичное значение
3271	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** VA/lb	Типичное значение
3272	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.66** VA/lb	Типичное значение
3273	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.5** VA/lb	Типичное значение
3274	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00192** W/lb	Типичное значение
3275	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00201** W/lb	Типичное значение
3276	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00742** W/lb	Типичное значение
3277	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00762** W/lb	Типичное значение
3278	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0167** W/lb	Типичное значение
3279	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0163** W/lb	Типичное значение
3280	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0291** W/lb	Типичное значение
3281	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Типичное значение
3282	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0447** W/lb	Типичное значение
3283	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0438** W/lb	Типичное значение
3284	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Типичное значение
3285	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0636** W/lb	Типичное значение
3286	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0858** W/lb	Типичное значение
3287	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0834** W/lb	Типичное значение
3288	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Типичное значение
3289	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.111** W/lb	Типичное значение
3290	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.140** W/lb	Типичное значение
3291	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Типичное значение
3292	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.172** W/lb	Типичное значение
3293	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Типичное значение
3294	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3295	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.207** W/lb	Типичное значение
3296	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.246** W/lb	Типичное значение
3297	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Типичное значение
3298	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Типичное значение
3299	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.291** W/lb	Типичное значение
3300	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.341** W/lb	Типичное значение
3301	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Типичное значение
3302	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.445** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3303	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Типичное значение
3304	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.394** W/lb	Типичное значение
3305	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.402** W/lb	Типичное значение
3306	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.467** W/lb	Типичное значение
3307	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.481** W/lb	Типичное значение
3308	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.700** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3309	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.581** W/lb	Типичное значение
3310	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.585** W/lb	Типичное значение
3311	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.598** W/lb	Типичное значение
3312	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.773** W/lb	Типичное значение
3313	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.801** W/lb	Типичное значение
3314	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.03** W/lb	Типичное значение
3315	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.999** W/lb	Типичное значение
3316	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00504** VA/lb	Типичное значение
3317	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00560** VA/lb	Типичное значение
3318	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0186** VA/lb	Типичное значение
3319	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3320	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0369** VA/lb	Типичное значение
3321	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** VA/lb	Типичное значение
3322	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0592** VA/lb	Типичное значение
3323	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0555** VA/lb	Типичное значение
3324	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0799** VA/lb	Типичное значение
3325	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0846** VA/lb	Типичное значение
3326	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.107** VA/lb	Типичное значение
3327	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Типичное значение
3328	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.144** VA/lb	Типичное значение
3329	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.137** VA/lb	Типичное значение
3330	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** VA/lb	Типичное значение
3331	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.179** VA/lb	Типичное значение
3332	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** VA/lb	Типичное значение
3333	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Типичное значение
3334	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.246** VA/lb	Типичное значение
3335	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.259** VA/lb	Типичное значение
3336	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.306** VA/lb	Типичное значение
3337	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.291** VA/lb	Типичное значение
3338	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.360** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3339	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.343** VA/lb	Типичное значение
3340	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.406** VA/lb	Типичное значение
3341	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.429** VA/lb	Типичное значение
3342	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.489** VA/lb	Типичное значение
3343	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.511** VA/lb	Типичное значение
3344	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.645** VA/lb	Типичное значение
3345	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.612** VA/lb	Типичное значение
3346	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.839** VA/lb	Типичное значение
3347	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Типичное значение
3348	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Типичное значение
3349	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** VA/lb	Типичное значение
3350	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.84** VA/lb	Типичное значение
3351	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.90** VA/lb	Типичное значение
3352	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.7** VA/lb	Типичное значение
3353	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Типичное значение
3354	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00202** W/lb	Типичное значение
3355	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00753** W/lb	Типичное значение
3356	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Типичное значение
3357	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Типичное значение
3358	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Типичное значение
3359	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Типичное значение
3360	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0836** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3361	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Типичное значение
3362	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Типичное значение
3363	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.167** W/lb	Типичное значение
3364	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.202** W/lb	Типичное значение
3365	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.241** W/lb	Типичное значение
3366	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Типичное значение
3367	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.335** W/lb	Типичное значение
3368	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.405** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3369	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Типичное значение
3370	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Типичное значение
3371	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.473** W/lb	Типичное значение
3372	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.610** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3373	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Типичное значение
3374	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Типичное значение
3375	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.784** W/lb	Типичное значение
3376	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Типичное значение
3377	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00493** VA/lb	Типичное значение
3378	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0165** VA/lb	Типичное значение
3379	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0332** VA/lb	Типичное значение
3380	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0536** VA/lb	Типичное значение
3381	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0772** VA/lb	Типичное значение
3382	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.104** VA/lb	Типичное значение
3383	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.133** VA/lb	Типичное значение
3384	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3385	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.200** VA/lb	Типичное значение
3386	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.240** VA/lb	Типичное значение
3387	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.284** VA/lb	Типичное значение
3388	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.336** VA/lb	Типичное значение
3389	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.399** VA/lb	Типичное значение
3390	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.483** VA/lb	Типичное значение
3391	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.610** VA/lb	Типичное значение
3392	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Типичное значение
3393	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Типичное значение
3394	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.92** VA/lb	Типичное значение
3395	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Типичное значение
3396	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Типичное значение
3397	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00735** W/lb	Типичное значение
3398	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0161** W/lb	Типичное значение
3399	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Типичное значение
3400	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0428** W/lb	Типичное значение
3401	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.061** W/lb	Типичное значение
3402	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0822** W/lb	Типичное значение
3403	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Типичное значение
3404	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Типичное значение
3405	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Типичное значение
3406	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Типичное значение
3407	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3408	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Типичное значение
3409	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.333** W/lb	Типичное значение
3410	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.410** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3411	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Типичное значение
3412	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Типичное значение
3413	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.472** W/lb	Типичное значение
3414	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3415	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Типичное значение
3416	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Типичное значение
3417	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.795** W/lb	Типичное значение
3418	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Типичное значение
3419	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00414** VA/lb	Типичное значение
3420	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0140** VA/lb	Типичное значение
3421	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0281** VA/lb	Типичное значение
3422	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Типичное значение
3423	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Типичное значение
3424	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0890** VA/lb	Типичное значение
3425	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Типичное значение
3426	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Типичное значение
3427	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Типичное значение
3428	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.211** VA/lb	Типичное значение
3429	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.251** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3430	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.298** VA/lb	Типичное значение
3431	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.356** VA/lb	Типичное значение
3432	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.433** VA/lb	Типичное значение
3433	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Типичное значение
3434	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.774** VA/lb	Типичное значение
3435	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** VA/lb	Типичное значение
3436	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.81** VA/lb	Типичное значение
3437	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Типичное значение
3438	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Типичное значение
3439	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00734** W/lb	Типичное значение
3440	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0160** W/lb	Типичное значение
3441	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Типичное значение
3442	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0429** W/lb	Типичное значение
3443	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0611** W/lb	Типичное значение
3444	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0824** W/lb	Типичное значение
3445	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Типичное значение
3446	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Типичное значение
3447	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Типичное значение
3448	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Типичное значение
3449	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Типичное значение
3450	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Типичное значение
3451	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Типичное значение
3452	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3453	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3454	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Типичное значение
3455	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Типичное значение
3456	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.580** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3457	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Типичное значение
3458	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Типичное значение
3459	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.767** W/lb	Типичное значение
3460	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.01** W/lb	Типичное значение
3461	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00463** VA/lb	Типичное значение
3462	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0156** VA/lb	Типичное значение
3463	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0314** VA/lb	Типичное значение
3464	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0510** VA/lb	Типичное значение
3465	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0737** VA/lb	Типичное значение
3466	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0991** VA/lb	Типичное значение
3467	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.127** VA/lb	Типичное значение
3468	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.158** VA/lb	Типичное значение
3469	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.192** VA/lb	Типичное значение
3470	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.230** VA/lb	Типичное значение
3471	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.273** VA/lb	Типичное значение
3472	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.323** VA/lb	Типичное значение
3473	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.383** VA/lb	Типичное значение
3474	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.463** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3475	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Типичное значение
3476	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.803** VA/lb	Типичное значение
3477	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** VA/lb	Типичное значение
3478	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.64** VA/lb	Типичное значение
3479	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Типичное значение
3480	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00249** W/lb	Типичное значение
3481	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00242** W/lb	Типичное значение
3482	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00935** W/lb	Типичное значение
3483	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Типичное значение
3484	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Типичное значение
3485	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Типичное значение
3486	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0346** W/lb	Типичное значение
3487	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0347** W/lb	Типичное значение
3488	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Типичное значение
3489	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0531** W/lb	Типичное значение
3490	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0742** W/lb	Типичное значение
3491	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0748** W/lb	Типичное значение
3492	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.100** W/lb	Типичное значение
3493	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0990** W/lb	Типичное значение
3494	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Типичное значение
3495	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Типичное значение
3496	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Типичное значение
3497	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.162** W/lb	Типичное значение
3498	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.195** W/lb	Типичное значение
3499	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Типичное значение
3500	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.239** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3501	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.236** W/lb	Типичное значение
3502	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.281** W/lb	Типичное значение
3503	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.285** W/lb	Типичное значение
3504	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.333** W/lb	Типичное значение
3505	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.336** W/lb	Типичное значение
3506	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.395** W/lb	Типичное значение
3507	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.391** W/lb	Типичное значение
3508	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3509	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.460** W/lb	Типичное значение
3510	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.462** W/lb	Типичное значение
3511	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.463** W/lb	Типичное значение
3512	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.546** W/lb	Типичное значение
3513	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.550** W/lb	Типичное значение
3514	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3515	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.666** W/lb	Типичное значение
3516	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.673** W/lb	Типичное значение
3517	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.670** W/lb	Типичное значение
3518	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.845** W/lb	Типичное значение
3519	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.872** W/lb	Типичное значение
3520	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.090** W/lb	Типичное значение
3521	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.990** W/lb	Типичное значение
3522	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00524** VA/lb	Типичное значение
3523	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/lb	Типичное значение
3524	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0176** VA/lb	Типичное значение
3525	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0192** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3526	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0354** VA/lb	Типичное значение
3527	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0381** VA/lb	Типичное значение
3528	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0613** VA/lb	Типичное значение
3529	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0574** VA/lb	Типичное значение
3530	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Типичное значение
3531	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0881** VA/lb	Типичное значение
3532	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.118** VA/lb	Типичное значение
3533	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Типичное значение
3534	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Типичное значение
3535	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.145** VA/lb	Типичное значение
3536	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.181** VA/lb	Типичное значение
3537	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.189** VA/lb	Типичное значение
3538	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.221** VA/lb	Типичное значение
3539	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Типичное значение
3540	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.265** VA/lb	Типичное значение
3541	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Типичное значение
3542	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.316** VA/lb	Типичное значение
3543	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.329** VA/lb	Типичное значение
3544	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.374** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3545	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.389** VA/lb	Типичное значение
3546	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.445** VA/lb	Типичное значение
3547	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** VA/lb	Типичное значение
3548	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.553** VA/lb	Типичное значение
3549	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** VA/lb	Типичное значение
3550	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.694** VA/lb	Типичное значение
3551	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.669** VA/lb	Типичное значение
3552	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.883** VA/lb	Типичное значение
3553	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.901** VA/lb	Типичное значение
3554	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** VA/lb	Типичное значение
3555	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** VA/lb	Типичное значение
3556	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.25** VA/lb	Типичное значение
3557	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.52** VA/lb	Типичное значение
3558	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.1** VA/lb	Типичное значение
3559	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**20.0** VA/lb	Типичное значение
3560	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00256** W/lb	Типичное значение
3561	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00953** W/lb	Типичное значение
3562	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Типичное значение
3563	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0351** W/lb	Типичное значение
3564	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0532** W/lb	Типичное значение
3565	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0747** W/lb	Типичное значение
3566	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0998** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3567	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Типичное значение
3568	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.161** W/lb	Типичное значение
3569	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Типичное значение
3570	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.238** W/lb	Типичное значение
3571	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.284** W/lb	Типичное значение
3572	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.335** W/lb	Типичное значение
3573	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.393** W/lb	Типичное значение
3574	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3575	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Типичное значение
3576	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Типичное значение
3577	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.551** W/lb	Типичное значение
3578	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3579	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Типичное значение
3580	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Типичное значение
3581	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.881** W/lb	Типичное значение
3582	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.11** W/lb	Типичное значение
3583	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.0047** VA/lb	Типичное значение
3584	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0157** VA/lb	Типичное значение
3585	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0315** VA/lb	Типичное значение
3586	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0511** VA/lb	Типичное значение
3587	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0740** VA/lb	Типичное значение
3588	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Типичное значение
3589	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** VA/lb	Типичное значение
3590	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3591	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.199** VA/lb	Типичное значение
3592	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.239** VA/lb	Типичное значение
3593	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.285** VA/lb	Типичное значение
3594	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.337** VA/lb	Типичное значение
3595	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.398** VA/lb	Типичное значение
3596	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.475** VA/lb	Типичное значение
3597	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.583** VA/lb	Типичное значение
3598	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.769** VA/lb	Типичное значение
3599	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Типичное значение
3600	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.53** VA/lb	Типичное значение
3601	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.4** VA/lb	Типичное значение
3602	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00260** W/lb	Типичное значение
3603	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00259** W/lb	Типичное значение
3604	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0101** W/lb	Типичное значение
3605	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0100** W/lb	Типичное значение
3606	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0219** W/lb	Типичное значение
3607	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0220** W/lb	Типичное значение
3608	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Типичное значение
3609	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Типичное значение
3610	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0580** W/lb	Типичное значение
3611	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** W/lb	Типичное значение
3612	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0823** W/lb	Типичное значение
3613	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0819** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3614	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** W/lb	Типичное значение
3615	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.111** W/lb	Типичное значение
3616	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** W/lb	Типичное значение
3617	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** W/lb	Типичное значение
3618	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.180** W/lb	Типичное значение
3619	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** W/lb	Типичное значение
3620	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.220** W/lb	Типичное значение
3621	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.218** W/lb	Типичное значение
3622	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.263** W/lb	Типичное значение
3623	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** W/lb	Типичное значение
3624	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** W/lb	Типичное значение
3625	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.317** W/lb	Типичное значение
3626	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** W/lb	Типичное значение
3627	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/lb	Типичное значение
3628	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/lb	Типичное значение
3629	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.438** W/lb	Типичное значение
3630	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3631	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Типичное значение
3632	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Типичное значение
3633	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Типичное значение
3634	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Типичное значение
3635	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.605** W/lb	Типичное значение
3636	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3637	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Типичное значение
3638	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Типичное значение
3639	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.733** W/lb	Типичное значение
3640	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.930** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3641	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.925** W/lb	Типичное значение
3642	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Типичное значение
3643	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Типичное значение
3644	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00496** VA/lb	Типичное значение
3645	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00521** VA/lb	Типичное значение
3646	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0174** VA/lb	Типичное значение
3647	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Типичное значение
3648	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0347** VA/lb	Типичное значение
3649	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0348** VA/lb	Типичное значение
3650	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0567** VA/lb	Типичное значение
3651	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0569** VA/lb	Типичное значение
3652	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Типичное значение
3653	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0827** VA/lb	Типичное значение
3654	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Типичное значение
3655	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Типичное значение
3656	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Типичное значение
3657	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Типичное значение
3658	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.185** VA/lb	Типичное значение
3659	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.186** VA/lb	Типичное значение
3660	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.228** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3661	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.229** VA/lb	Типичное значение
3662	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Типичное значение
3663	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.276** VA/lb	Типичное значение
3664	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** VA/lb	Типичное значение
3665	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.332** VA/lb	Типичное значение
3666	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Типичное значение
3667	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Типичное значение
3668	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.474** VA/lb	Типичное значение
3669	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.476** VA/lb	Типичное значение
3670	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Типичное значение
3671	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.580** VA/lb	Типичное значение
3672	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.722** VA/lb	Типичное значение
3673	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.733** VA/lb	Типичное значение
3674	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.980** VA/lb	Типичное значение
3675	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.975** VA/lb	Типичное значение
3676	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.65** VA/lb	Типичное значение
3677	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.78** VA/lb	Типичное значение
3678	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.99** VA/lb	Типичное значение
3679	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.57** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3680	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.8** VA/lb	Типичное значение
3681	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Типичное значение
3682	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00281** W/lb	Типичное значение
3683	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0105** W/lb	Типичное значение
3684	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** W/lb	Типичное значение
3685	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0391** W/lb	Типичное значение
3686	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0596** W/lb	Типичное значение
3687	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.084** W/lb	Типичное значение
3688	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** W/lb	Типичное значение
3689	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** W/lb	Типичное значение
3690	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** W/lb	Типичное значение
3691	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.224** W/lb	Типичное значение
3692	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.271** W/lb	Типичное значение
3693	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.320** W/lb	Типичное значение
3694	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.377** W/lb	Типичное значение
3695	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.440** W/lb	Типичное значение
3696	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3697	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Типичное значение
3698	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Типичное значение
3699	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Типичное значение
3700	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3701	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Типичное значение
3702	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Типичное значение
3703	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.931** W/lb	Типичное значение
3704	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Типичное значение
3705	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3706	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0147** VA/lb	Типичное значение
3707	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0299** VA/lb	Типичное значение
3708	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0494** VA/lb	Типичное значение
3709	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** VA/lb	Типичное значение
3710	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Типичное значение
3711	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Типичное значение
3712	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** VA/lb	Типичное значение
3713	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Типичное значение
3714	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.249** VA/lb	Типичное значение
3715	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.303** VA/lb	Типичное значение
3716	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.357** VA/lb	Типичное значение
3717	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.424** VA/lb	Типичное значение
3718	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.510** VA/lb	Типичное значение
3719	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.635** VA/lb	Типичное значение
3720	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.862** VA/lb	Типичное значение
3721	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.49** VA/lb	Типичное значение
3722	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.46** VA/lb	Типичное значение
3723	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Типичное значение
3724	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00329** W/lb	Типичное значение
3725	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00334** W/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3726	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** W/lb	Типичное значение
3727	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0123** W/lb	Типичное значение
3728	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** W/lb	Типичное значение
3729	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0265** W/lb	Типичное значение
3730	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/lb	Типичное значение
3731	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0453** W/lb	Типичное значение
3732	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0687** W/lb	Типичное значение
3733	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0694** W/lb	Типичное значение
3734	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0973** W/lb	Типичное значение
3735	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0964** W/lb	Типичное значение
3736	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** W/lb	Типичное значение
3737	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.129** W/lb	Типичное значение
3738	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** W/lb	Типичное значение
3739	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** W/lb	Типичное значение
3740	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.207** W/lb	Типичное значение
3741	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.208** W/lb	Типичное значение
3742	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.253** W/lb	Типичное значение
3743	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.254** W/lb	Типичное значение
3744	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Типичное значение
3745	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Типичное значение
3746	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.363** W/lb	Типичное значение
3747	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.362** W/lb	Типичное значение
3748	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.427** W/lb	Типичное значение
3749	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.425** W/lb	Типичное значение
3750	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.496** W/lb	Типичное значение
3751	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.498** W/lb	Типичное значение
3752	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3753	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Типичное значение
3754	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Типичное значение
3755	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.578** W/lb	Типичное значение
3756	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** W/lb	Типичное значение
3757	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.676** W/lb	Типичное значение
3758	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3759	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Типичное значение
3760	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Типичное значение
3761	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Типичное значение
3762	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.02** W/lb	Типичное значение
3763	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.00** W/lb	Типичное значение
3764	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.22** W/lb	Типичное значение
3765	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.19** W/lb	Типичное значение
3766	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00516** VA/lb	Типичное значение
3767	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00499** VA/lb	Типичное значение
3768	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0173** VA/lb	Типичное значение
3769	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0169** VA/lb	Типичное значение
3770	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** VA/lb	Типичное значение
3771	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0346** VA/lb	Типичное значение
3772	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0572** VA/lb	Типичное значение
3773	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0576** VA/lb	Типичное значение
3774	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0848** VA/lb	Типичное значение
3775	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3776	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Типичное значение
3777	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Типичное значение
3778	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Типичное значение
3779	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.153** VA/lb	Типичное значение
3780	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Типичное значение
3781	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Типичное значение
3782	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.239** VA/lb	Типичное значение
3783	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.238** VA/lb	Типичное значение
3784	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.288** VA/lb	Типичное значение
3785	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.290** VA/lb	Типичное значение
3786	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.345** VA/lb	Типичное значение
3787	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.348** VA/lb	Типичное значение
3788	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.409** VA/lb	Типичное значение
3789	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.414** VA/lb	Типичное значение
3790	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.493** VA/lb	Типичное значение
3791	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.484** VA/lb	Типичное значение
3792	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.591** VA/lb	Типичное значение
3793	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Типичное значение
3794	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.734** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3795	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.699** VA/lb	Типичное значение
3796	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.904** VA/lb	Типичное значение
3797	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.965** VA/lb	Типичное значение
3798	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.71** VA/lb	Типичное значение
3799	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Типичное значение
3800	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.13** VA/lb	Типичное значение
3801	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**5.01** VA/lb	Типичное значение
3802	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Типичное значение
3803	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.2** VA/lb	Типичное значение
3804	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00343** W/lb	Типичное значение
3805	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0129** W/lb	Типичное значение
3806	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** W/lb	Типичное значение
3807	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0470** W/lb	Типичное значение
3808	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0709** W/lb	Типичное значение
3809	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0994** W/lb	Типичное значение
3810	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.132** W/lb	Типичное значение
3811	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** W/lb	Типичное значение
3812	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.212** W/lb	Типичное значение
3813	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.258** W/lb	Типичное значение
3814	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.310** W/lb	Типичное значение
3815	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.368** W/lb	Типичное значение
3816	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.431** W/lb	Типичное значение
3817	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.501** W/lb	Типичное значение
3818	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3819	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Типичное значение
3820	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Типичное значение
3821	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.677** W/lb	Типичное значение
3822	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Гарантированное максимальное значение
3823	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Типичное значение
3824	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Типичное значение
3825	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.010** W/lb	Типичное значение
3826	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.24** W/lb	Типичное значение
3827	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00471** VA/lb	Типичное значение
3828	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0161** VA/lb	Типичное значение
3829	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0331** VA/lb	Типичное значение
3830	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0549** VA/lb	Типичное значение
3831	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** VA/lb	Типичное значение
3832	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Типичное значение
3833	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Типичное значение
3834	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.187** VA/lb	Типичное значение
3835	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Типичное значение
3836	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1 T (B)	**0.279** VA/lb	Типичное значение
3837	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.334** VA/lb	Типичное значение
3838	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** VA/lb	Типичное значение
3839	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.465** VA/lb	Типичное значение
3840	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.549** VA/lb	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3841	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.661** VA/lb	Типичное значение
3842	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.842** VA/lb	Типичное значение
3843	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** VA/lb	Типичное значение
3844	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.70** VA/lb	Типичное значение
3845	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Удельная полная мощность намагничивания	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.6** VA/lb	Типичное значение
3846	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00358** W/kg	Типичное значение
3847	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01359** W/kg	Типичное значение
3848	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** W/kg	Типичное значение
3849	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0527** W/kg	Типичное значение
3850	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** W/kg	Типичное значение
3851	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1152** W/kg	Типичное значение
3852	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1546** W/kg	Типичное значение
3853	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1997** W/kg	Типичное значение
3854	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2510** W/kg	Типичное значение
3855	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.309** W/kg	Типичное значение
3856	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.373** W/kg	Типичное значение
3857	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.445** W/kg	Типичное значение
3858	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.525** W/kg	Типичное значение
3859	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.613** W/kg	Типичное значение
3860	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Типичное значение
3861	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.711** W/kg	Типичное значение
3862	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.819** W/kg	Типичное значение
3863	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3864	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Типичное значение
3865	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.961** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3866	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.165** W/kg	Типичное значение
3867	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.594** W/kg	Типичное значение
3868	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Типичное значение
3869	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01620** W/kg	Типичное значение
3870	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0356** W/kg	Типичное значение
3871	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0624** W/kg	Типичное значение
3872	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0958** W/kg	Типичное значение
3873	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1358** W/kg	Типичное значение
3874	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1825** W/kg	Типичное значение
3875	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.2360** W/kg	Типичное значение
3876	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2970** W/kg	Типичное значение
3877	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1 T (B)	**0.365** W/kg	Типичное значение
3878	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.441** W/kg	Типичное значение
3879	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.525** W/kg	Типичное значение
3880	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.616** W/kg	Типичное значение
3881	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.715** W/kg	Типичное значение
3882	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
3883	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.825** W/kg	Типичное значение
3884	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.945** W/kg	Типичное значение
3885	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3886	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Типичное значение
3887	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.099** W/kg	Типичное значение
3888	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.323** W/kg	Типичное значение
3889	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.773** W/kg	Типичное значение
3890	**23JG110** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
3891	**23JG110** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3892	**23JG110** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3893	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Типичное значение
3894	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3895	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Типичное значение
3896	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Типичное значение
3897	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3898	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Типичное значение
3899	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Типичное значение
3900	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3901	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Типичное значение
3902	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Типичное значение
3903	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3904	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Типичное значение
3905	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Типичное значение
3906	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3907	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Типичное значение
3908	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Типичное значение
3909	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3910	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Типичное значение
3911	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Типичное значение
3912	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3913	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Типичное значение
3914	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Типичное значение
3915	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3916	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3917	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Типичное значение
3918	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3919	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Типичное значение
3920	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Типичное значение
3921	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3922	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Типичное значение
3923	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Типичное значение
3924	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3925	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Типичное значение
3926	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Типичное значение
3927	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3928	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Типичное значение
3929	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Типичное значение
3930	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3931	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Типичное значение
3932	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Типичное значение
3933	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3934	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Типичное значение
3935	**27JG120** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Типичное значение
3936	**27JG120** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3937	**27JG120** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Типичное значение
3938	**27JG130** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Типичное значение
3939	**27JG130** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3940	**27JG130** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3941	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
3942	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3943	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Типичное значение
3944	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Типичное значение
3945	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3946	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Типичное значение
3947	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Типичное значение
3948	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3949	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Типичное значение
3950	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Типичное значение
3951	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3952	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Типичное значение
3953	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Типичное значение
3954	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3955	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Типичное значение
3956	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Типичное значение
3957	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3958	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Типичное значение
3959	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Типичное значение
3960	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3961	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Типичное значение
3962	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Типичное значение
3963	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3964	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3965	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Типичное значение
3966	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3967	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Типичное значение
3968	**30JG120** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Типичное значение
3969	**30JG120** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3970	**30JG120** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Типичное значение
3971	**30JG130** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Типичное значение
3972	**30JG130** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3973	**30JG130** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Типичное значение
3974	**30JG140** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Типичное значение
3975	**30JG140** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3976	**30JG140** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Типичное значение
3977	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Типичное значение
3978	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3979	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Типичное значение
3980	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Типичное значение
3981	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3982	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Типичное значение
3983	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Типичное значение
3984	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3985	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Типичное значение
3986	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
3987	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3988	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
3989	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Типичное значение
3990	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3991	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Типичное значение
3992	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Типичное значение
3993	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3994	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Типичное значение
3995	**35JG135** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	Типичное значение
3996	**35JG135** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3997	**35JG135** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Типичное значение
3998	**35JG145** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Типичное значение
3999	**35JG145** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4000	**35JG145** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	Типичное значение
4001	**35JG155** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Типичное значение
4002	**35JG155** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4003	**35JG155** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Типичное значение
4004	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Типичное значение
4005	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4006	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Типичное значение
4007	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Типичное значение
4008	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4009	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Типичное значение
4010	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Типичное значение
4011	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4012	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4013	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Типичное значение
4014	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4015	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Типичное значение
4016	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Типичное значение
4017	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4018	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Типичное значение
4019	**M-0H** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4020	**M-0H** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Типичное значение
4021	**M-0H** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4022	**M-0H** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Типичное значение
4023	**M-0H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4024	**M-0H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Типичное значение
4025	**M-0H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4026	**M-0H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Типичное значение
4027	**M-0H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4028	**M-0H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Типичное значение
4029	**M-0H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4030	**M-0H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Типичное значение
4031	**M-1H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4032	**M-1H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Типичное значение
4033	**M-1H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4034	**M-1H** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Типичное значение
4035	**M-1H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4036	**M-1H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Типичное значение
4037	**M-1H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4038	**M-1H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Типичное значение
4039	**M-1H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4040	**M-1H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Типичное значение
4041	**M-1H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4042	**M-1H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Типичное значение
4043	**M-2H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4044	**M-2H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Типичное значение
4045	**M-2H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4046	**M-2H** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Типичное значение
4047	**M-2H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4048	**M-2H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Типичное значение
4049	**M-2H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4050	**M-2H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Типичное значение
4051	**M-3** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4052	**M-3** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Типичное значение
4053	**M-3** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4054	**M-3** JFE Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Типичное значение
4055	**M-3** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4056	**M-3** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Типичное значение
4057	**M-3** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4058	**M-3** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4059	**M-3H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4060	**M-3H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Типичное значение
4061	**M-3H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4062	**M-3H** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Типичное значение
4063	**M-4** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4064	**M-4** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Типичное значение
4065	**M-4** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4066	**M-4** JFE Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Типичное значение
4067	**M-4** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4068	**M-4** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Типичное значение
4069	**M-4** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4070	**M-4** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Типичное значение
4071	**M-5** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4072	**M-5** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Типичное значение
4073	**M-5** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4074	**M-5** JFE Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Типичное значение
4075	**M-5** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4076	**M-5** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Типичное значение
4077	**M-5** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4078	**M-5** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	Типичное значение
4079	**M-6** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4080	**M-6** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Типичное значение
4081	**M-6** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4082	**M-6** JFE Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Типичное значение
4083	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Типичное значение
4084	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Типичное значение
4085	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Типичное значение
4086	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Типичное значение
4087	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Типичное значение
4088	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Типичное значение
4089	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Типичное значение
4090	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Типичное значение
4091	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Типичное значение
4092	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Типичное значение
4093	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Типичное значение
4094	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Типичное значение
4095	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Типичное значение
4096	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Типичное значение
4097	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Типичное значение
4098	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Типичное значение
4099	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Типичное значение
4100	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Типичное значение
4101	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Типичное значение
4102	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Типичное значение
4103	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Типичное значение
4104	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Типичное значение
4105	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Типичное значение
4106	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Типичное значение
4107	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Типичное значение
4108	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Типичное значение
4109	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4110	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Типичное значение
4111	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Типичное значение
4112	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Типичное значение
4113	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Типичное значение
4114	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Типичное значение
4115	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Типичное значение
4116	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Типичное значение
4117	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Типичное значение
4118	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Типичное значение
4119	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Типичное значение
4120	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Типичное значение
4121	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Типичное значение
4122	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Типичное значение
4123	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
4124	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Типичное значение
4125	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Типичное значение
4126	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Типичное значение
4127	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Типичное значение
4128	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.56** W/kg	Типичное значение
4129	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Типичное значение
4130	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Типичное значение
4131	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Типичное значение
4132	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Типичное значение
4133	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Типичное значение
4134	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Типичное значение
4135	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Типичное значение
4136	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Типичное значение
4137	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4138	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Типичное значение
4139	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Типичное значение
4140	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Типичное значение
4141	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Типичное значение
4142	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Типичное значение
4143	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Типичное значение
4144	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Типичное значение
4145	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Типичное значение
4146	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.60** W/kg	Типичное значение
4147	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.19** W/kg	Типичное значение
4148	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.70** W/kg	Типичное значение
4149	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Типичное значение
4150	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Типичное значение
4151	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Типичное значение
4152	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Типичное значение
4153	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Типичное значение
4154	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Типичное значение
4155	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Типичное значение
4156	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Типичное значение
4157	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Типичное значение
4158	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Типичное значение
4159	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.24** W/kg	Типичное значение
4160	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.74** W/kg	Типичное значение
4161	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Типичное значение
4162	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.81** W/kg	Типичное значение
4163	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Типичное значение
4164	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Типичное значение
4165	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4166	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** W/kg	Типичное значение
4167	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Типичное значение
4168	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** W/kg	Типичное значение
4169	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.21** W/kg	Типичное значение
4170	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.62** W/kg	Типичное значение
4171	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Типичное значение
4172	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.69** W/kg	Типичное значение
4173	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Типичное значение
4174	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Типичное значение
4175	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Типичное значение
4176	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Типичное значение
4177	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Типичное значение
4178	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Типичное значение
4179	**M-1** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Типичное значение
4180	**M-1** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Типичное значение
4181	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Типичное значение
4182	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Типичное значение
4183	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Типичное значение
4184	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Типичное значение
4185	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.13** W/kg	Типичное значение
4186	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Типичное значение
4187	**M-2** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Типичное значение
4188	**M-2** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Типичное значение
4189	**M-3** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Типичное значение
4190	**M-3** Nippon Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** W/kg	Типичное значение
4191	**M-3** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Типичное значение
4192	**M-3** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Типичное значение
4193	**M-3** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4194	**M-3** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.54** W/kg	Типичное значение
4195	**M-4** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Типичное значение
4196	**M-4** Nippon Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Типичное значение
4197	**M-4** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Типичное значение
4198	**M-4** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Типичное значение
4199	**M-5** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.17** W/kg	Типичное значение
4200	**M-5** Nippon Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.68** W/kg	Типичное значение
4201	**M-5** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Типичное значение
4202	**M-5** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.76** W/kg	Типичное значение
4203	**M-6** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.32** W/kg	Типичное значение
4204	**M-6** Nippon Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Типичное значение
4205	**23PH085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Типичное значение
4206	**23PH085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4207	**23PH085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Типичное значение
4208	**23PH090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Типичное значение
4209	**23PH090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4210	**23PH090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Типичное значение
4211	**23PH095** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Типичное значение
4212	**23PH095** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4213	**23PH095** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Типичное значение
4214	**23PHD080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Типичное значение
4215	**23PHD080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4216	**23PHD080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Типичное значение
4217	**23PHD085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Типичное значение
4218	**23PHD085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4219	**23PHD085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4220	**23PHD090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Типичное значение
4221	**23PHD090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4222	**23PHD090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Типичное значение
4223	**23PHE080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Типичное значение
4224	**23PHE080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4225	**23PHE080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Типичное значение
4226	**23PHE085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Типичное значение
4227	**23PHE085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4228	**23PHE085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Типичное значение
4229	**27PG130** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Типичное значение
4230	**27PG130** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.67** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4231	**27PG130** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Типичное значение
4232	**27PH095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Типичное значение
4233	**27PH095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4234	**27PH095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Типичное значение
4235	**27PH100** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Типичное значение
4236	**27PH100** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4237	**27PH100** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Типичное значение
4238	**27PHD085** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
4239	**27PHD085** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4240	**27PHD085** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Типичное значение
4241	**27PHD090** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Типичное значение
4242	**27PHD090** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4243	**27PHD090** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4244	**27PHD095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Типичное значение
4245	**27PHD095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4246	**27PHD095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Типичное значение
4247	**30PG120** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Типичное значение
4248	**30PG120** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.63** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4249	**30PG120** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** W/kg	Типичное значение
4250	**30PG130** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Типичное значение
4251	**30PG130** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.73** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4252	**30PG130** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Типичное значение
4253	**30PH100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Типичное значение
4254	**30PH100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4255	**30PH100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Типичное значение
4256	**30PH105** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Типичное значение
4257	**30PH105** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4258	**30PH105** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Типичное значение
4259	**30PHD095** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Типичное значение
4260	**30PHD095** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4261	**30PHD095** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Типичное значение
4262	**30PHD100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Типичное значение
4263	**30PHD100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4264	**30PHD100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Типичное значение
4265	**35PG145** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Типичное значение
4266	**35PG145** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.03** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4267	**35PG145** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.80** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4268	**35PG155** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Типичное значение
4269	**35PG155** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.07** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4270	**35PG155** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.89** W/kg	Типичное значение
4271	**15SQH085** Shougang	0.15	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.78** W/kg	Опубликованное справочное значение
4272	**15SQH085** Shougang	0.15	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.07** W/kg	Типичное значение
4273	**18SQG075** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.73** W/kg	Опубликованное справочное значение
4274	**18SQG075** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.96** W/kg	Типичное значение
4275	**18SQG080** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.76** W/kg	Опубликованное справочное значение
4276	**18SQG080** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.02** W/kg	Типичное значение
4277	**18SQG085** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.79** W/kg	Опубликованное справочное значение
4278	**18SQG085** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.08** W/kg	Типичное значение
4279	**18SQG090** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Опубликованное справочное значение
4280	**18SQG090** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.19** W/kg	Типичное значение
4281	**18SQGD060** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.58** W/kg	Опубликованное справочное значение
4282	**18SQGD060** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.77** W/kg	Типичное значение
4283	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.58** W/kg	Опубликованное справочное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4284	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.77** W/kg	Типичное значение
4285	**18SQGD065** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.62** W/kg	Опубликованное справочное значение
4286	**18SQGD065** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.83** W/kg	Типичное значение
4287	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.62** W/kg	Опубликованное справочное значение
4288	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.83** W/kg	Типичное значение
4289	**18SQGD070** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.65** W/kg	Опубликованное справочное значение
4290	**18SQGD070** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Типичное значение
4291	**18SQGD075** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.67** W/kg	Опубликованное справочное значение
4292	**18SQGD075** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.93** W/kg	Типичное значение
4293	**18SQH085** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.79** W/kg	Опубликованное справочное значение
4294	**18SQH085** Shougang	0.18	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.08** W/kg	Типичное значение
4295	**20SQG075** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.73** W/kg	Опубликованное справочное значение
4296	**20SQG075** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.96** W/kg	Типичное значение
4297	**20SQG080** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.77** W/kg	Опубликованное справочное значение
4298	**20SQG080** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.03** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4299	**20SQG085** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.8** W/kg	Опубликованное справочное значение
4300	**20SQG085** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.08** W/kg	Типичное значение
4301	**20SQG090** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.82** W/kg	Опубликованное справочное значение
4302	**20SQG090** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.12** W/kg	Типичное значение
4303	**20SQG095** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Опубликованное справочное значение
4304	**20SQG095** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.19** W/kg	Типичное значение
4305	**20SQGD060** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.59** W/kg	Опубликованное справочное значение
4306	**20SQGD060** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Типичное значение
4307	**20SQGD065** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.63** W/kg	Опубликованное справочное значение
4308	**20SQGD065** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.84** W/kg	Типичное значение
4309	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.63** W/kg	Опубликованное справочное значение
4310	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.84** W/kg	Типичное значение
4311	**20SQGD070** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.66** W/kg	Опубликованное справочное значение
4312	**20SQGD070** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.89** W/kg	Типичное значение
4313	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.66** W/kg	Опубликованное справочное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4314	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.89** W/kg	Типичное значение
4315	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.66** W/kg	Опубликованное справочное значение
4316	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.89** W/kg	Типичное значение
4317	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.66** W/kg	Опубликованное справочное значение
4318	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.89** W/kg	Типичное значение
4319	**20SQGD075** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.69** W/kg	Опубликованное справочное значение
4320	**20SQGD075** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Типичное значение
4321	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.69** W/kg	Опубликованное справочное значение
4322	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Типичное значение
4323	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.69** W/kg	Опубликованное справочное значение
4324	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Типичное значение
4325	**20SQGD080** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.72** W/kg	Опубликованное справочное значение
4326	**20SQGD080** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.99** W/kg	Типичное значение
4327	**20SQH085** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.8** W/kg	Опубликованное справочное значение
4328	**20SQH085** Shougang	0.20	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.08** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4329	**23SQG080** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.79** W/kg	Опубликованное справочное значение
4330	**23SQG080** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.05** W/kg	Типичное значение
4331	**23SQG085** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.81** W/kg	Опубликованное справочное значение
4332	**23SQG085** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.09** W/kg	Типичное значение
4333	**23SQG090** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.84** W/kg	Опубликованное справочное значение
4334	**23SQG090** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.12** W/kg	Типичное значение
4335	**23SQG095** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.86** W/kg	Опубликованное справочное значение
4336	**23SQG095** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.16** W/kg	Типичное значение
4337	**23SQG100** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.88** W/kg	Опубликованное справочное значение
4338	**23SQG100** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.21** W/kg	Типичное значение
4339	**23SQGD070** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.71** W/kg	Опубликованное справочное значение
4340	**23SQGD070** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.93** W/kg	Типичное значение
4341	**23SQGD075** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.73** W/kg	Опубликованное справочное значение
4342	**23SQGD075** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.97** W/kg	Типичное значение
4343	**23SQGD080** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Опубликованное справочное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4344	**23SQGD080** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.01** W/kg	Типичное значение
4345	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Опубликованное справочное значение
4346	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.01** W/kg	Типичное значение
4347	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/kg	Опубликованное справочное значение
4348	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.01** W/kg	Типичное значение
4349	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.76** W/kg	Опубликованное справочное значение
4350	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.02** W/kg	Типичное значение
4351	**23SQGD085** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.78** W/kg	Опубликованное справочное значение
4352	**23SQGD085** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.04** W/kg	Типичное значение
4353	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.78** W/kg	Опубликованное справочное значение
4354	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.04** W/kg	Типичное значение
4355	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.78** W/kg	Опубликованное справочное значение
4356	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.04** W/kg	Типичное значение
4357	**23SQGD090** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.81** W/kg	Опубликованное справочное значение
4358	**23SQGD090** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.11** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4359	**23SQH090** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.84** W/kg	Опубликованное справочное значение
4360	**23SQH090** Shougang	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.12** W/kg	Типичное значение
4361	**27SQG090** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.88** W/kg	Опубликованное справочное значение
4362	**27SQG090** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.18** W/kg	Типичное значение
4363	**27SQG095** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.91** W/kg	Опубликованное справочное значение
4364	**27SQG095** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.22** W/kg	Типичное значение
4365	**27SQG100** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.91** W/kg	Опубликованное справочное значение
4366	**27SQG100** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.23** W/kg	Типичное значение
4367	**27SQG110** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.93** W/kg	Опубликованное справочное значение
4368	**27SQG110** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.27** W/kg	Типичное значение
4369	**27SQGD080** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Опубликованное справочное значение
4370	**27SQGD080** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.06** W/kg	Типичное значение
4371	**27SQGD085** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.82** W/kg	Опубликованное справочное значение
4372	**27SQGD085** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Типичное значение
4373	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.82** W/kg	Опубликованное справочное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4374	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Типичное значение
4375	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.82** W/kg	Опубликованное справочное значение
4376	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.10** W/kg	Типичное значение
4377	**27SQGD090** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.84** W/kg	Опубликованное справочное значение
4378	**27SQGD090** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.12** W/kg	Типичное значение
4379	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.84** W/kg	Опубликованное справочное значение
4380	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.12** W/kg	Типичное значение
4381	**27SQGD095** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.87** W/kg	Опубликованное справочное значение
4382	**27SQGD095** Shougang	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.16** W/kg	Типичное значение
4383	**30SQG095** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.96** W/kg	Опубликованное справочное значение
4384	**30SQG095** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.26** W/kg	Типичное значение
4385	**30SQG100** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.98** W/kg	Опубликованное справочное значение
4386	**30SQG100** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.29** W/kg	Типичное значение
4387	**30SQG105** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.99** W/kg	Опубликованное справочное значение
4388	**30SQG105** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.30** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4389	**30SQG120** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.99** W/kg	Опубликованное справочное значение
4390	**30SQG120** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.36** W/kg	Типичное значение
4391	**30SQGD090** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.90** W/kg	Опубликованное справочное значение
4392	**30SQGD090** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.19** W/kg	Типичное значение
4393	**30SQGD095** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.92** W/kg	Опубликованное справочное значение
4394	**30SQGD095** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.22** W/kg	Типичное значение
4395	**30SQGD100** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.93** W/kg	Опубликованное справочное значение
4396	**30SQGD100** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.23** W/kg	Типичное значение
4397	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.93** W/kg	Опубликованное справочное значение
4398	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.23** W/kg	Типичное значение
4399	**30SQGD105** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.97** W/kg	Опубликованное справочное значение
4400	**30SQGD105** Shougang	0.30	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.28** W/kg	Типичное значение
4401	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.36** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4402	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.80** W/kg	Типичное значение
4403	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.54** W/lb	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4404	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.16** W/kg	Типичное значение
4405	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.37** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4406	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.81** W/kg	Типичное значение
4407	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.57** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4408	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.21** W/kg	Типичное значение
4409	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.39** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4410	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.85** W/kg	Типичное значение
4411	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.59** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4412	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.27** W/kg	Типичное значение
4413	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.42** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4414	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.94** W/kg	Типичное значение
4415	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.62** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4416	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.34** W/kg	Типичное значение
4417	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.44** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4418	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.98** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4419	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.64** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4420	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.37** W/kg	Типичное значение
4421	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.94** W/kg	Типичное значение
4422	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.63** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4423	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.39** W/kg	Типичное значение
4424	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.45** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4425	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.99** W/kg	Типичное значение
4426	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.65** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4427	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.39** W/kg	Типичное значение
4428	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.99** W/kg	Типичное значение
4429	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.64** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4430	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.39** W/kg	Типичное значение
4431	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.04** W/kg	Типичное значение
4432	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.50** W/kg	Типичное значение
4433	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.97** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4434	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.67** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4435	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.48** W/kg	Типичное значение
4436	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.01** W/kg	Типичное значение
4437	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.71** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4438	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.53** W/kg	Типичное значение
4439	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.07** W/kg	Типичное значение
4440	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.72** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4441	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.55** W/kg	Типичное значение
4442	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.07** W/kg	Типичное значение
4443	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.60** W/kg	Типичное значение
4444	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.08** W/kg	Типичное значение
4445	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.74** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4446	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.61** W/kg	Типичное значение
4447	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.19** W/kg	Типичное значение
4448	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.75** W/lb	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4449	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.64** W/kg	Типичное значение
4450	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.23** W/kg	Типичное значение
4451	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.81** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4452	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.76** W/kg	Типичное значение
4453	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.34** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4454	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.76** W/kg	Типичное значение
4455	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.48** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4456	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.02** W/kg	Типичное значение
4457	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.35** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4458	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.77** W/kg	Типичное значение
4459	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.51** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4460	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.08** W/kg	Типичное значение
4461	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.36** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4462	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.78** W/kg	Типичное значение
4463	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.54** W/lb	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4464	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.15** W/kg	Типичное значение
4465	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.37** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4466	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.79** W/kg	Типичное значение
4467	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.58** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4468	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.23** W/kg	Типичное значение
4469	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.39** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4470	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.84** W/kg	Типичное значение
4471	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.60** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4472	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.28** W/kg	Типичное значение
4473	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.45** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4474	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.95** W/kg	Типичное значение
4475	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.65** W/lb	Гарантированное максимальное значение
4476	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.38** W/kg	Типичное значение
4477	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4478	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.04** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4479	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.12** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4480	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.19** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4481	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4482	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4483	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4484	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.19** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4485	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4486	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.38** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4487	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.46** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4488	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.58** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4489	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.51** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4490	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.64** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4491	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.77** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4492	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.92** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4493	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.92** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4494	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.99** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4495	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**0.99** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4496	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.03** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4497	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4498	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.12** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4499	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.12** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4500	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.18** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4501	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.18** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4502	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.25** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4503	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4504	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4505	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.32** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4506	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.38** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4507	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение
4508	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4509	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T В источнике не указано, измерялись B или J	**1.64** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Прочие характеристики

Частота отдельно не указана

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4510	**H100-27** Aperam	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4511	**H100-30** Aperam	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4512	**H105-30** Aperam	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4513	**H110-27** Aperam	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4514	**H110-30** Aperam	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4515	**H120-30** Aperam	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
4516	**L080-23** Aperam	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
4517	**L085-23** Aperam	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
4518	**L085-27** Aperam	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
4519	**L090-23** Aperam	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
4520	**L090-27** Aperam	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
4521	**L095-27** Aperam	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
4522	**L100-27** Aperam	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
4523	**R120-27** Aperam	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
4524	**R130-27** Aperam	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
4525	**R130-30** Aperam	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4526	**R140-30** Aperam	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
4527	**18QG080** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4528	**18QG085** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4529	**18QG095** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4530	**18RK065** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4531	**18RK070** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4532	**18RK075** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
4533	**18RK085** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
4534	**20QG080** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4535	**20QG085** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4536	**20QG095** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4537	**20RK070** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4538	**20RK075** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4539	**20RK085** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4540	**23Q110** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
4541	**23QG085** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4542	**23QG090** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4543	**23QG095** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4544	**23QG100** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4545	**23RK075** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4546	**23RK080** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4547	**23RK085** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4548	**23RK090** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4549	**23RK100** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4550	**27Q120** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
4551	**27QG090** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4552	**27QG095** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4553	**27QG100** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4554	**27QG120** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4555	**27RK085** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4556	**27RK090** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4557	**27RK095** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4558	**27RK100** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4559	**30Q120** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4560	**30Q130** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
4561	**30QG100** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4562	**30QG105** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4563	**30QG120** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4564	**30RK095** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4565	**30RK100** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4566	**30RK105** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4567	**35Q145** Baosteel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.87** T	Типичное значение
4568	**35Q155** Baosteel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.86** T	Типичное значение
4569	**35QG135** Baosteel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4570	**B18HS065** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4571	**B18HS065** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4572	**B18HS065** Baosteel	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4573	**B18HS070** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4574	**B18HS070** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4575	**B18HS070** Baosteel	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4576	**B18HS075** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4577	**B18HS075** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4578	**B18HS075** Baosteel	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4579	**B18P070** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4580	**B18P070** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4581	**B18P070** Baosteel	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4582	**B18P075** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4583	**B18P075** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4584	**B18P075** Baosteel	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4585	**B18P080** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4586	**B18P080** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4587	**B18P080** Baosteel	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4588	**B18P085** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4589	**B18P085** Baosteel	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4590	**B18R055** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4591	**B18R055** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4592	**B18R055** Baosteel	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4593	**B18R060** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4594	**B18R060** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4595	**B18R060** Baosteel	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4596	**B18R065** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4597	**B18R065** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4598	**B18R065** Baosteel	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4599	**B18R070** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4600	**B18R070** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4601	**B18R070** Baosteel	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4602	**B18R075** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4603	**B18R075** Baosteel	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
4604	**B18R075** Baosteel	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4605	**B20HS065** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4606	**B20HS065** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4607	**B20HS065** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4608	**B20HS070** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4609	**B20HS070** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4610	**B20HS070** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4611	**B20HS075** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4612	**B20HS075** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4613	**B20HS075** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4614	**B20HS080** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4615	**B20HS080** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4616	**B20HS080** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4617	**B20HS085** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4618	**B20HS085** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4619	**B20HS085** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4620	**B20P075** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4621	**B20P075** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4622	**B20P075** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4623	**B20P080** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4624	**B20P080** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4625	**B20P080** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4626	**B20P085** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4627	**B20P085** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4628	**B20P085** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4629	**B20PD080** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4630	**B20PD080** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4631	**B20R060** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4632	**B20R060** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4633	**B20R060** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4634	**B20R065** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4635	**B20R065** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4636	**B20R065** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4637	**B20R070** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4638	**B20R070** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4639	**B20R070** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4640	**B20R075** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4641	**B20R075** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4642	**B20R075** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4643	**B20R080** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4644	**B20R080** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4645	**B20R080** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4646	**B20R085** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4647	**B20R085** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.950** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4648	**B20RD065** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4649	**B20RD065** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4650	**B20RD070** Baosteel	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4651	**B20RD070** Baosteel	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4652	**B23G110** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
4653	**B23G110** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4654	**B23G110** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4655	**B23HS070** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4656	**B23HS070** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4657	**B23HS070** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4658	**B23HS075** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4659	**B23HS075** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4660	**B23HS075** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4661	**B23HS080** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4662	**B23HS080** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4663	**B23HS080** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4664	**B23HS085** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4665	**B23HS085** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4666	**B23HS085** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4667	**B23HS090** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4668	**B23HS090** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4669	**B23HS090** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4670	**B23P080** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4671	**B23P080** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4672	**B23P080** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4673	**B23P085** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4674	**B23P085** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4675	**B23P085** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4676	**B23P090** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4677	**B23P090** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4678	**B23P090** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4679	**B23P095** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4680	**B23P095** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4681	**B23P095** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4682	**B23P100** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4683	**B23P100** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4684	**B23P100** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4685	**B23PD085** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4686	**B23PD085** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4687	**B23PD090** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4688	**B23PD090** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4689	**B23R070** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4690	**B23R070** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4691	**B23R070** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4692	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4693	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4694	**B23R075** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4695	**B23R075** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4696	**B23R075** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4697	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4698	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4699	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4700	**B23R080** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4701	**B23R080** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4702	**B23R080** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4703	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4704	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4705	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4706	**B23R085** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4707	**B23R085** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4708	**B23R085** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4709	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4710	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4711	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4712	**B23R090** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4713	**B23R090** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4714	**B23R090** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4715	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4716	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4717	**B23RD070** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4718	**B23RD070** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4719	**B23RD075** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4720	**B23RD075** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4721	**B23RD075** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4722	**B23RD075** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.97** без единиц	Типичное значение
4723	**B23RD080** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4724	**B23RD080** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4725	**B23RD080** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4726	**B23RD080** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.97** без единиц	Типичное значение
4727	**B23RD085** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4728	**B23RD085** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4729	**B23RD085** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4730	**B23RD085** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.97** без единиц	Типичное значение
4731	**B23RD090** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4732	**B23RD090** Baosteel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4733	**B23RD090** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4734	**B23RD090** Baosteel	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.97** без единиц	Типичное значение
4735	**B27G120** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
4736	**B27G120** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4737	**B27G120** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4738	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4739	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4740	**B27P085** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4741	**B27P085** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4742	**B27P085** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4743	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4744	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4745	**B27P090** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4746	**B27P090** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4747	**B27P090** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4748	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4749	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4750	**B27P095** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4751	**B27P095** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4752	**B27P095** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4753	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4754	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4755	**B27P100** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4756	**B27P100** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4757	**B27P100** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4758	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4759	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4760	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4761	**B27P110** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4762	**B27P110** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4763	**B27P110** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4764	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4765	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4766	**B27P120** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4767	**B27P120** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4768	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4769	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4770	**B27R080** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4771	**B27R080** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4772	**B27R080** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4773	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4774	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4775	**B27R085** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4776	**B27R085** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4777	**B27R085** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4778	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4779	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4780	**B27R090** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4781	**B27R090** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4782	**B27R090** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4783	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4784	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4785	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4786	**B27R095** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4787	**B27R095** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4788	**B27R095** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4789	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4790	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4791	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4792	**B30G120** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.86** T	Гарантированное минимальное значение
4793	**B30G120** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4794	**B30G120** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4795	**B30G130** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
4796	**B30G130** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
4797	**B30G130** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4798	**B30P090** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4799	**B30P090** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4800	**B30P090** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4801	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4802	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4803	**B30P095** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4804	**B30P095** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4805	**B30P095** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4806	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4807	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4808	**B30P100** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4809	**B30P100** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4810	**B30P100** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4811	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4812	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4813	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4814	**B30P105** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4815	**B30P105** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4816	**B30P105** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4817	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4818	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4819	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4820	**B30P120** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4821	**B30P120** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4822	**B30P120** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4823	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4824	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4825	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4826	**B30R090** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4827	**B30R090** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4828	**B30R090** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4829	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4830	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4831	**B30R095** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4832	**B30R095** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4833	**B30R095** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4834	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4835	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4836	**B30R100** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4837	**B30R100** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4838	**B30R100** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4839	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4840	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4841	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4842	**B30R105** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4843	**B30R105** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4844	**B30R105** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4845	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4846	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4847	**B35G135** Baosteel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.86** T	Гарантированное минимальное значение
4848	**B35G135** Baosteel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4849	**B35G135** Baosteel	0.35	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4850	**B35G145** Baosteel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.86** T	Гарантированное минимальное значение
4851	**B35G145** Baosteel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4852	**B35G145** Baosteel	0.35	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4853	**B35G155** Baosteel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
4854	**B35G155** Baosteel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4855	**B35G155** Baosteel	0.35	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4856	**B35P115** Baosteel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4857	**B35P115** Baosteel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4858	**B35P115** Baosteel	0.35	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4859	**B35P125** Baosteel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4860	**B35P125** Baosteel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4861	**B35P125** Baosteel	0.35	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4862	**B35P135** Baosteel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
4863	**B35P135** Baosteel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4864	**B35P135** Baosteel	0.35	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Гарантированное минимальное значение
4865	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
4866	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.880** T	Гарантированное минимальное значение
4868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.917** T	Типичное значение
4869	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.880** T	Гарантированное минимальное значение
4870	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.916** T	Типичное значение
4871	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.880** T	Гарантированное минимальное значение
4872	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.918** T	Типичное значение
4873	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.880** T	Гарантированное минимальное значение
4874	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.918** T	Типичное значение
4875	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.890** T	Гарантированное минимальное значение
4876	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.920** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.880** T	Гарантированное минимальное значение
4878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.917** T	Типичное значение
4879	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Гарантированное минимальное значение
4880	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Типичное значение
4881	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Гарантированное минимальное значение
4882	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Типичное значение
4883	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Гарантированное минимальное значение
4884	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Типичное значение
4885	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Гарантированное минимальное значение
4886	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Типичное значение
4887	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Гарантированное минимальное значение
4888	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Типичное значение
4889	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Гарантированное минимальное значение
4890	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Типичное значение
4891	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Гарантированное минимальное значение
4892	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Типичное значение
4893	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Гарантированное минимальное значение
4894	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Магнитная индукция	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Типичное значение
4895	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
4896	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4897	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
4898	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4899	**23JG110** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.76** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4900	**23JG110** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
4901	**23JG110** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Типичное значение
4902	**23JG110** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4903	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.81** T	Типичное значение
4904	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
4905	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4906	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
4907	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.81** T	Типичное значение
4908	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
4909	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4910	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
4911	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.81** T	Типичное значение
4912	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
4913	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4914	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
4915	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.85** T	Типичное значение
4916	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
4917	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4918	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
4919	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.84** T	Типичное значение
4920	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
4921	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4922	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
4923	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4924	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4925	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.93** T	Типичное значение
4926	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.97** T	Типичное значение
4927	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4928	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4929	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4930	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.97** T	Типичное значение
4931	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4932	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4933	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4934	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.97** T	Типичное значение
4935	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.84** T	Типичное значение
4936	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
4937	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4938	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
4939	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.83** T	Типичное значение
4940	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
4941	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4942	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
4943	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.82** T	Типичное значение
4944	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
4945	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4946	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
4947	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4948	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4949	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.93** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4950	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.97** T	Типичное значение
4951	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4952	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4953	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4954	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.97** T	Типичное значение
4955	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4956	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4957	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4958	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.97** T	Типичное значение
4959	**27JG120** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.76** T	Типичное значение
4960	**27JG120** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
4961	**27JG120** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Типичное значение
4962	**27JG120** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.92** T	Типичное значение
4963	**27JG130** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.74** T	Типичное значение
4964	**27JG130** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
4965	**27JG130** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.84** T	Типичное значение
4966	**27JG130** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4967	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.81** T	Типичное значение
4968	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4969	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4970	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
4971	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.81** T	Типичное значение
4972	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
4973	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4974	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
4975	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.91** T	Типичное значение
4976	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4977	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.94** T	Типичное значение
4978	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.98** T	Типичное значение
4979	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4980	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4981	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.93** T	Типичное значение
4982	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.98** T	Типичное значение
4983	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4984	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4985	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.93** T	Типичное значение
4986	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.98** T	Типичное значение
4987	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.84** T	Типичное значение
4988	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
4989	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4990	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
4991	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.84** T	Типичное значение
4992	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
4993	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
4994	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
4995	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.90** T	Типичное значение
4996	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
4997	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.93** T	Типичное значение
4998	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.98** T	Типичное значение
4999	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.90** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5000	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
5001	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.93** T	Типичное значение
5002	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.98** T	Типичное значение
5003	**30JG120** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.76** T	Типичное значение
5004	**30JG120** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5005	**30JG120** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Типичное значение
5006	**30JG120** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5007	**30JG130** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.74** T	Типичное значение
5008	**30JG130** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5009	**30JG130** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.84** T	Типичное значение
5010	**30JG130** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5011	**30JG140** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.73** T	Типичное значение
5012	**30JG140** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5013	**30JG140** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.83** T	Типичное значение
5014	**30JG140** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5015	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.82** T	Типичное значение
5016	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5017	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5018	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5019	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.82** T	Типичное значение
5020	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5021	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5022	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5023	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.82** T	Типичное значение
5024	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5025	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5026	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5027	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5028	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
5029	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5030	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.98** T	Типичное значение
5031	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5032	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
5033	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5034	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.98** T	Типичное значение
5035	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5036	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
5037	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.93** T	Типичное значение
5038	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.98** T	Типичное значение
5039	**35JG135** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.77** T	Типичное значение
5040	**35JG135** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5041	**35JG135** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Типичное значение
5042	**35JG135** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5043	**35JG145** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.76** T	Типичное значение
5044	**35JG145** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5045	**35JG145** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.84** T	Типичное значение
5046	**35JG145** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5047	**35JG155** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.74** T	Типичное значение
5048	**35JG155** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5049	**35JG155** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.83** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5050	**35JG155** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5051	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.83** T	Типичное значение
5052	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5053	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5054	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5055	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.83** T	Типичное значение
5056	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5057	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5058	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5059	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.83** T	Типичное значение
5060	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5061	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5062	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5063	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5064	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
5065	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.93** T	Типичное значение
5066	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.98** T	Типичное значение
5067	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 300 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5068	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Гарантированное минимальное значение
5069	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5070	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 2500 A/m	**1.97** T	Типичное значение
5071	**M-0H** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5072	**M-0H** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5073	**M-0H** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5074	**M-0H** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5075	**M-0H** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5076	**M-0H** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5077	**M-1H** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5078	**M-1H** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5079	**M-1H** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5080	**M-1H** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5081	**M-1H** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5082	**M-1H** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5083	**M-2H** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5084	**M-2H** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5085	**M-2H** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5086	**M-2H** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5087	**M-3** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5088	**M-3** JFE Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Типичное значение
5089	**M-3** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5090	**M-3** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Типичное значение
5091	**M-3H** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5092	**M-3H** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5093	**M-4** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5094	**M-4** JFE Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.84** T	Типичное значение
5095	**M-4** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5096	**M-4** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Типичное значение
5097	**M-5** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5098	**M-5** JFE Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.84** T	Типичное значение
5099	**M-5** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5100	**M-5** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.84** T	Типичное значение
5101	**M-6** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5102	**M-6** JFE Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.83** T	Типичное значение
5103	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5104	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5105	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5106	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5107	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5108	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5109	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5110	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5111	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5112	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5113	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5114	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5115	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5116	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5117	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5118	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5119	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5120	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5121	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5122	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5123	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5124	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5125	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5126	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5127	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5128	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5129	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5130	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5131	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5132	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5133	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5134	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5135	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5136	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5137	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5138	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5139	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5140	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5141	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5142	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5143	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5144	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5145	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5146	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5147	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5148	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5149	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5150	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5151	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5152	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5153	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5154	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5155	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5156	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5157	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5158	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5159	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5160	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5161	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5162	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5163	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5164	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5165	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5166	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5167	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5168	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5169	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5170	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5171	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5172	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5173	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5174	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5175	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5176	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5177	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5178	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5179	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5180	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5181	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5182	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5183	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5184	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5185	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5186	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5187	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5188	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5189	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5190	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5191	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5192	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5193	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5194	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5195	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5196	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5197	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5198	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5199	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5200	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5201	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5202	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5203	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5204	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5205	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5206	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5207	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5208	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5209	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5210	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5211	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5212	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5213	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5214	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5215	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5216	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5217	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5218	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5219	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5220	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5221	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5222	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5223	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5224	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5225	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5226	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5227	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5228	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5229	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5230	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5231	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5232	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5233	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5234	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5235	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5236	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5237	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5238	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5239	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5240	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5241	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5242	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5243	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5244	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5245	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5246	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5247	**M-1** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5248	**M-1** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5249	**M-1** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5250	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5251	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5252	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5253	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5254	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5255	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.95** T	Типичное значение
5256	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5257	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5258	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.96** T	Типичное значение
5259	**M-2** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5260	**M-2** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5261	**M-2** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5262	**M-3** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5263	**M-3** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5264	**M-3** Nippon Steel	0.23	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5265	**M-3** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5266	**M-3** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5267	**M-3** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5268	**M-3** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5269	**M-3** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5270	**M-3** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5271	**M-4** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5272	**M-4** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5273	**M-4** Nippon Steel	0.27	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5274	**M-4** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5275	**M-4** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5276	**M-4** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5277	**M-5** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5278	**M-5** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5279	**M-5** Nippon Steel	0.3	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5280	**M-5** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5281	**M-5** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5282	**M-5** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5283	**M-6** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5284	**M-6** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5285	**M-6** Nippon Steel	0.35	Магнитная индукция	H = 2500 A/m	**1.94** T	Типичное значение
5286	**M100-23P** NLMK	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5287	**M100-23P** NLMK	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5288	**M100-27P** NLMK	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5289	**M100-27P** NLMK	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5290	**M105-30P** NLMK	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5291	**M105-30P** NLMK	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Типичное значение
5292	**M110-23S** NLMK	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.78** T	Гарантированное минимальное значение
5293	**M110-23S** NLMK	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5294	**M110-27P** NLMK	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5295	**M110-27P** NLMK	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Типичное значение
5296	**M110-30P** NLMK	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5297	**M110-30P** NLMK	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Типичное значение
5298	**M120-27S** NLMK	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.78** T	Гарантированное минимальное значение
5299	**M120-27S** NLMK	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.86** T	Типичное значение
5300	**M120-30S** NLMK	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.78** T	Гарантированное минимальное значение
5301	**M120-30S** NLMK	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Типичное значение
5302	**M130-30S** NLMK	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.78** T	Гарантированное минимальное значение
5303	**M130-30S** NLMK	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.85** T	Типичное значение
5304	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5305	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5306	**M95-23P** NLMK	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5307	**M95-23P** NLMK	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5308	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5309	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5310	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5311	**T100-23D** NLMK	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.86** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5312	**T100-27D** NLMK	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.86** T	Гарантированное минимальное значение
5313	**T105-27S** NLMK	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5314	**T105-27S** NLMK	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5315	**T105-30D** NLMK	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5316	**T110-23S** NLMK	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
5317	**T110-27S** NLMK	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.86** T	Гарантированное минимальное значение
5318	**T111-30S** NLMK	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5319	**T120-27S** NLMK	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.84** T	Гарантированное минимальное значение
5320	**T120-30S** NLMK	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.86** T	Гарантированное минимальное значение
5321	**T130-30S** NLMK	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.84** T	Гарантированное минимальное значение
5322	**T95-23D** NLMK	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5323	**T95-27D** NLMK	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5324	**23PH085** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5325	**23PH085** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5326	**23PH090** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5327	**23PH090** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5328	**23PH095** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5329	**23PH095** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5330	**23PHD080** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5331	**23PHD080** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5332	**23PHD085** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5333	**23PHD085** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5334	**23PHD090** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5335	**23PHD090** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5336	**23PHE080** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5337	**23PHE080** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5338	**23PHE085** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5339	**23PHE085** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5340	**27PG130** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5341	**27PG130** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.84** T	Типичное значение
5342	**27PH095** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5343	**27PH095** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5344	**27PH100** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5345	**27PH100** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5346	**27PHD085** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5347	**27PHD085** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5348	**27PHD090** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5349	**27PHD090** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5350	**27PHD095** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5351	**27PHD095** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5352	**30PG120** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5353	**30PG120** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.85** T	Типичное значение
5354	**30PG130** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5355	**30PG130** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.84** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5356	**30PH100** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5357	**30PH100** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5358	**30PH105** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5359	**30PH105** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5360	**30PHD095** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5361	**30PHD095** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5362	**30PHD100** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5363	**30PHD100** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5364	**35PG145** POSCO	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5365	**35PG145** POSCO	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.84** T	Типичное значение
5366	**35PG155** POSCO	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5367	**35PG155** POSCO	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.83** T	Типичное значение
5368	**15SQH085** Shougang	0.15	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5369	**15SQH085** Shougang	0.15	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.940** без единиц	Типичное значение
5370	**18SQG075** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
5371	**18SQG075** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5372	**18SQG075** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5373	**18SQG075** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5374	**18SQG080** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5375	**18SQG080** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5376	**18SQG080** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5377	**18SQG080** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5378	**18SQG085** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5379	**18SQG085** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5380	**18SQG085** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5381	**18SQG085** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5382	**18SQG090** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5383	**18SQG090** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5384	**18SQG090** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5385	**18SQG090** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5386	**18SQGD060** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5387	**18SQGD060** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5388	**18SQGD060** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5389	**18SQGD060** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5390	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5391	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5392	**18SQGD065** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5393	**18SQGD065** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5394	**18SQGD065** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5395	**18SQGD065** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5396	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5397	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5398	**18SQGD070** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5399	**18SQGD070** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5400	**18SQGD070** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5401	**18SQGD070** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5402	**18SQGD075** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5403	**18SQGD075** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5404	**18SQGD075** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5405	**18SQGD075** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5406	**18SQH085** Shougang	0.18	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5407	**18SQH085** Shougang	0.18	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5408	**20SQG075** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
5409	**20SQG075** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5410	**20SQG075** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5411	**20SQG075** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5412	**20SQG080** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
5413	**20SQG080** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5414	**20SQG080** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5415	**20SQG080** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5416	**20SQG085** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5417	**20SQG085** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5418	**20SQG085** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5419	**20SQG085** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5420	**20SQG090** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5421	**20SQG090** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5422	**20SQG090** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5423	**20SQG090** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5424	**20SQG095** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5425	**20SQG095** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5426	**20SQG095** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5427	**20SQG095** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5428	**20SQGD060** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
5429	**20SQGD060** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5430	**20SQGD060** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5431	**20SQGD060** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5432	**20SQGD065** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
5433	**20SQGD065** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5434	**20SQGD065** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5435	**20SQGD065** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5436	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5437	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5438	**20SQGD070** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
5439	**20SQGD070** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5440	**20SQGD070** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5441	**20SQGD070** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5442	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5443	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5444	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5445	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5446	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5447	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5448	**20SQGD075** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5449	**20SQGD075** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5450	**20SQGD075** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5451	**20SQGD075** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5452	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5453	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5454	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5455	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5456	**20SQGD080** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5457	**20SQGD080** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5458	**20SQGD080** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5459	**20SQGD080** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5460	**20SQH085** Shougang	0.20	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5461	**20SQH085** Shougang	0.20	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5462	**23SQG080** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
5463	**23SQG080** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5464	**23SQG080** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5465	**23SQG080** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5466	**23SQG085** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
5467	**23SQG085** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5468	**23SQG085** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5469	**23SQG085** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5470	**23SQG090** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
5471	**23SQG090** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5472	**23SQG090** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5473	**23SQG090** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5474	**23SQG095** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5475	**23SQG095** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5476	**23SQG095** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5477	**23SQG095** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5478	**23SQG100** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5479	**23SQG100** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5480	**23SQG100** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5481	**23SQG100** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5482	**23SQGD070** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
5483	**23SQGD070** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5484	**23SQGD070** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5485	**23SQGD070** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5486	**23SQGD075** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
5487	**23SQGD075** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5488	**23SQGD075** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5489	**23SQGD075** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5490	**23SQGD080** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
5491	**23SQGD080** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5492	**23SQGD080** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5493	**23SQGD080** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5494	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5495	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5496	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.93** T	Типичное значение
5497	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5498	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5499	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5500	**23SQGD085** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Гарантированное минимальное значение
5501	**23SQGD085** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5502	**23SQGD085** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5503	**23SQGD085** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5504	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5505	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5506	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5507	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5508	**23SQGD090** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5509	**23SQGD090** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5510	**23SQGD090** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5511	**23SQGD090** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5512	**23SQH090** Shougang	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5513	**23SQH090** Shougang	0.23	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.955** без единиц	Типичное значение
5514	**27SQG090** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5515	**27SQG090** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5516	**27SQG090** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5517	**27SQG090** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Типичное значение
5518	**27SQG095** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5519	**27SQG095** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5520	**27SQG095** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5521	**27SQG095** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5522	**27SQG100** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5523	**27SQG100** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5524	**27SQG100** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5525	**27SQG100** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Типичное значение
5526	**27SQG110** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5527	**27SQG110** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5528	**27SQG110** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5529	**27SQG110** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Типичное значение
5530	**27SQGD080** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5531	**27SQGD080** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5532	**27SQGD080** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5533	**27SQGD080** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Типичное значение
5534	**27SQGD085** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5535	**27SQGD085** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5536	**27SQGD085** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5537	**27SQGD085** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Типичное значение
5538	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5539	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Типичное значение
5540	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5541	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Типичное значение
5542	**27SQGD090** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5543	**27SQGD090** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5544	**27SQGD090** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5545	**27SQGD090** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5546	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5547	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Типичное значение
5548	**27SQGD095** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5549	**27SQGD095** Shougang	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5550	**27SQGD095** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5551	**27SQGD095** Shougang	0.27	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Типичное значение
5552	**30SQG095** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5553	**30SQG095** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5554	**30SQG095** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5555	**30SQG095** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Типичное значение
5556	**30SQG100** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5557	**30SQG100** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.92** T	Типичное значение
5558	**30SQG100** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5559	**30SQG100** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Типичное значение
5560	**30SQG105** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5561	**30SQG105** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5562	**30SQG105** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5563	**30SQG105** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Типичное значение
5564	**30SQG120** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5565	**30SQG120** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5566	**30SQG120** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5567	**30SQG120** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Типичное значение
5568	**30SQGD090** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5569	**30SQGD090** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5570	**30SQGD090** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5571	**30SQGD090** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Типичное значение
5572	**30SQGD095** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5573	**30SQGD095** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5574	**30SQGD095** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5575	**30SQGD095** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Типичное значение
5576	**30SQGD100** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5577	**30SQGD100** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5578	**30SQGD100** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5579	**30SQGD100** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Типичное значение
5580	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5581	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Типичное значение
5582	**30SQGD105** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5583	**30SQGD105** Shougang	0.30	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5584	**30SQGD105** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.960** без единиц	Гарантированное минимальное значение
5585	**30SQGD105** Shougang	0.30	Коэффициент заполнения сталью	-	**0.965** без единиц	Типичное значение
5586	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5587	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5588	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5589	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Типичное значение
5590	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5591	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.86** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5592	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5593	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Типичное значение
5594	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5595	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Типичное значение
5596	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5597	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5598	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5599	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Типичное значение
5600	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5601	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5602	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5603	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5604	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5605	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Типичное значение
5606	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5607	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5608	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5609	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5610	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5611	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5612	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5613	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5614	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5615	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
5616	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
5617	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Типичное значение
5618	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5619	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5620	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5621	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5622	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
5623	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5624	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5625	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5626	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5627	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
5628	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5629	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
5630	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
5631	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
5632	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
5633	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
5634	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
5635	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5636	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5637	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
5638	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
5639	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5640	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5641	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5642	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5643	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5644	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5645	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5646	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5647	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5648	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5649	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5650	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5651	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5652	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5653	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5654	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5655	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
5656	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.85** T	Гарантированное минимальное значение
5657	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5658	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5659	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5660	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5661	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
5662	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Магнитная поляризация	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение

Документы производителей и условия испытаний

Номера таблиц и строк помогают найти исходные условия испытаний.

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

Редакция Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) Официальный документ

Страница PDF 28 · Строки данных 18-23, 32-37, 44-53, 64-73, 82-91, 98-103, 2374-2379, 2388-2393, 2400-2409, 2420-2429, 2438-2447, 2454-2459

Страницы источника и методы испытаний Table D.5 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Историческое обозначение марки. Уточните наличие перед заказом.

Страница PDF 29 · Строки данных 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 2380, 2382, 2384, 2386, 2394, 2396, 2398

Страницы источника и методы испытаний Table D.5 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

Историческое обозначение марки. Уточните наличие перед заказом.

Страница PDF 29 · Строки данных 25, 27, 29, 31, 39, 41, 43, 2381, 2383, 2385, 2387, 2395, 2397, 2399

Страницы источника и методы испытаний Table D.5 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Историческое обозначение марки. Уточните наличие перед заказом.

Страница PDF 29 · Строки данных 54-63, 74-81, 92-97, 2410-2419, 2430-2437, 2448-2453

Страницы источника и методы испытаний Table D.5 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Историческое обозначение марки. Уточните наличие перед заказом.

Страница PDF 12 · Строки данных 104, 106, 108

Страницы источника и методы испытаний Table 6 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Страница PDF 27 · Строки данных 105, 107, 109, 145, 147, 150, 153, 156, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559

Страницы источника и методы испытаний Table D.1 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Страница PDF 10 · Строки данных 110, 114, 118, 122, 157, 161, 165, 2460, 2464, 2468, 2472, 2500, 2504, 2508

Страницы источника и методы испытаний Table 4 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Страница PDF 26 · Строки данных 111, 113, 115, 117, 119, 121, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 198, 200, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 306, 308, 312, 314, 319, 321, 326, 328, 333, 335, 343, 345, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 404, 406, 411, 413, 421, 423, 431, 433, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2541, 2543, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2639, 2641, 2645, 2647,

2651, 2653, 2657, 2659, 2663, 2665, 2671, 2673, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2723, 2725, 2729, 2731, 2737, 2739, 2745, 2747, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799, 2801

Страницы источника и методы испытаний Table D.1 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Страница PDF 10 · Строки данных 112, 116, 120, 123, 159, 163, 167, 2462, 2466, 2470, 2473, 2502, 2506, 2510

Страницы источника и методы испытаний Table 4 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Страница PDF 11 · Строки данных 124, 128, 132, 136, 140, 2474, 2478, 2482, 2486, 2490

Страницы источника и методы испытаний Table 5 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Страница PDF 26 · Строки данных 125, 129, 133, 137, 141, 172, 176, 180, 184, 188, 2475, 2479, 2483, 2487, 2491, 2515, 2519, 2523, 2527, 2531

Страницы источника и методы испытаний Table D.1 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

Страница PDF 11 · Строки данных 126, 130, 134, 138, 142, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492

Страницы источника и методы испытаний Table 5 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Страница PDF 26 · Строки данных 127, 131, 135, 139, 143, 174, 178, 182, 186, 190, 2477, 2481, 2485, 2489, 2493, 2517, 2521, 2525, 2529, 2533

Страницы источника и методы испытаний Table D.1 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Страница PDF 13 · Строки данных 144, 146, 149, 152, 155, 201, 205, 209, 213, 217, 2495, 2497, 2499, 2546, 2550, 2554, 2558

Страницы источника и методы испытаний Table 6 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Страница PDF 13 · Строки данных 148, 151, 154, 203, 207, 211, 215, 2494, 2496, 2498, 2544, 2548, 2552, 2556

Страницы источника и методы испытаний Table 6 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Страница PDF 14 · Строки данных 169, 239, 241, 2512, 2580, 2582

Страницы источника и методы испытаний Table 9 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Страница PDF 14 · Строки данных 170, 240, 242, 2513, 2581, 2583

Страницы источника и методы испытаний Table 9 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Страница PDF 12 · Строки данных 171, 175, 179, 183, 187, 191, 2514, 2518, 2522, 2526, 2530, 2534

Страницы источника и методы испытаний Table 5 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Страница PDF 12 · Строки данных 173, 177, 181, 185, 189, 192, 2516, 2520, 2524, 2528, 2532, 2535

Страницы источника и методы испытаний Table 5 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Страница PDF 14 · Строки данных 193, 195, 2536, 2538

Страницы источника и методы испытаний Table 9 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Страница PDF 14 · Строки данных 194, 196, 2537, 2539

Страницы источника и методы испытаний Table 9 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Страница PDF 10 · Строки данных 197, 305, 388, 392, 471, 475, 479, 2540, 2638, 2708, 2712, 2778, 2782, 2786

Страницы источника и методы испытаний Table 3 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Страница PDF 10 · Строки данных 199, 307, 390, 394, 473, 477, 481, 2542, 2640, 2710, 2714, 2780, 2784, 2788

Страницы источника и методы испытаний Table 3 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Страница PDF 11 · Строки данных 219, 223, 227, 231, 235, 311, 318, 325, 332, 342, 349, 396, 403, 410, 420, 430, 483, 487, 491, 2560, 2564, 2568, 2572, 2576, 2644, 2650, 2656, 2662, 2670, 2676, 2716, 2722, 2728, 2736, 2744, 2790, 2794, 2798

Страницы источника и методы испытаний Table 4 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Страница PDF 11 · Строки данных 221, 225, 229, 233, 237, 313, 320, 327, 334, 344, 350, 398, 405, 412, 422, 432, 485, 489, 493, 2562, 2566, 2570, 2574, 2578, 2646, 2652, 2658, 2664, 2672, 2677, 2718, 2724, 2730, 2738, 2746, 2792, 2796, 2800

Страницы источника и методы испытаний Table 4 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Страница PDF 12 · Строки данных 243, 250, 260, 270, 280, 354, 361, 368, 378, 440, 447, 454, 464, 2584, 2590, 2598, 2606, 2614, 2680, 2686, 2692, 2700, 2752, 2758, 2764, 2772

Страницы источника и методы испытаний Table 5 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Страница PDF 27 · Строки данных 244, 246, 251, 253, 261, 263, 271, 273, 281, 283, 355, 357, 362, 364, 369, 371, 379, 381, 441, 443, 448, 450, 455, 457, 465, 467, 2585, 2587, 2591, 2593, 2599, 2601, 2607, 2609, 2615, 2617, 2681, 2683, 2687, 2689, 2693, 2695, 2701, 2703, 2753, 2755, 2759, 2761, 2765, 2767, 2773, 2775

Страницы источника и методы испытаний Table D.1 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported.

Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Страница PDF 12 · Строки данных 245, 252, 262, 272, 282, 356, 363, 370, 380, 442, 449, 456, 466, 2586, 2592, 2600, 2608, 2616, 2682, 2688, 2694, 2702, 2754, 2760, 2766, 2774

Страницы источника и методы испытаний Table 5 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Страница PDF 13 · Строки данных 247, 254, 264, 274, 284, 2588, 2594, 2602, 2610, 2618

Страницы источника и методы испытаний Table 7 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Страница PDF 13 · Строки данных 248, 256, 266, 276, 285, 2589, 2596, 2604, 2612, 2619

Страницы источника и методы испытаний Table 7 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Страница PDF 13 · Строки данных 249, 258, 268, 278, 286, 317, 324, 331, 340, 348, 353, 402, 409, 418, 428, 438

Страницы источника и методы испытаний Table 7 · По IEC/TR 62581-2010

Примечания к условиям испытаний (на английском) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

Страница PDF 27 · Строки данных 255, 257, 265, 267, 275, 277, 373, 375, 383, 385, 459, 461, 2595, 2597, 2603, 2605, 2611, 2613, 2697, 2699, 2705, 2707, 2769, 2771

Страницы источника и методы испытаний Table D.2 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Страница PDF 27 · Строки данных 259, 269, 279, 341, 377, 387, 419, 429, 439, 463

Страницы источника и методы испытаний Table D.2 · По IEC/TR 62581-2010

Примечания к условиям испытаний (на английском) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

Страница PDF 14 · Строки данных 287, 289, 293, 297, 301, 2620, 2622, 2626, 2630, 2634

Страницы источника и методы испытаний Table 9 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Страница PDF 14 · Строки данных 288, 291, 295, 299, 303, 2621, 2624, 2628, 2632, 2636

Страницы источника и методы испытаний Table 9 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Страница PDF 28 · Строки данных 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637

Страницы источника и методы испытаний Table D.3 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Страница PDF 14 · Строки данных 309, 2642

Страницы источника и методы испытаний Table 8 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Страница PDF 14 · Строки данных 310, 2643

Страницы источника и методы испытаний Table 8 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Страница PDF 13 · Строки данных 315, 322, 329, 336, 346, 351, 400, 407, 414, 424, 434, 2648, 2654, 2660, 2666, 2674, 2678, 2720, 2726, 2732, 2740, 2748

Страницы источника и методы испытаний Table 7 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Страница PDF 13 · Строки данных 316, 323, 330, 338, 347, 352, 401, 408, 416, 426, 436, 2649, 2655, 2661, 2668, 2675, 2679, 2721, 2727, 2734, 2742, 2750

Страницы источника и методы испытаний Table 7 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Страница PDF 27 · Строки данных 337, 339, 415, 417, 425, 427, 435, 437, 2667, 2669, 2733, 2735, 2741, 2743, 2749, 2751

Страницы источника и методы испытаний Table D.2 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Страница PDF 14 · Строки данных 358, 365, 372, 382, 444, 451, 458, 468, 2684, 2690, 2696, 2704, 2756, 2762, 2768, 2776

Страницы источника и методы испытаний Table 7 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

Страница PDF 14 · Строки данных 359, 366, 374, 384, 445, 452, 460, 469, 2685, 2691, 2698, 2706, 2757, 2763, 2770, 2777

Страницы источника и методы испытаний Table 7 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Страница PDF 14 · Строки данных 360, 367, 376, 386, 446, 453, 462, 470

Страницы источника и методы испытаний Table 7 · По IEC/TR 62581-2010

Примечания к условиям испытаний (на английском) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

Страница PDF 28 · Строки данных 4527-4529, 4534-4536, 4540-4544, 4550-4554, 4559-4563, 4567-4569

Страницы источника и методы испытаний Table D.5 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Историческое обозначение марки. Уточните наличие перед заказом.

Страница PDF 29 · Строки данных 4530-4533, 4537-4539, 4545-4549, 4555-4558, 4564-4566

Страницы источника и методы испытаний Table D.5 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Историческое обозначение марки. Уточните наличие перед заказом.

Страница PDF 12 · Строки данных 4570, 4573, 4576

Страницы источника и методы испытаний Table 6 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 27 · Строки данных 4571, 4574, 4577, 4606, 4609, 4612, 4615, 4618, 4656, 4659, 4662, 4665, 4668

Страницы источника и методы испытаний Table D.1 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 12 · Строки данных 4572, 4575, 4578

Страницы источника и методы испытаний Table 6 · По GB/T 19289

Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Страница PDF 10 · Строки данных 4579, 4582, 4585, 4588, 4620, 4623, 4626

Страницы источника и методы испытаний Table 4 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 26 · Строки данных 4580, 4583, 4586, 4621, 4624, 4627, 4653, 4671, 4674, 4677, 4680, 4683, 4736, 4741, 4746, 4751, 4756, 4762, 4793, 4796, 4799, 4804, 4809, 4815, 4821, 4848, 4851, 4854, 4857, 4860, 4863

Страницы источника и методы испытаний Table D.1 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 10 · Строки данных 4581, 4584, 4587, 4589, 4622, 4625, 4628

Страницы источника и методы испытаний Table 4 · По GB/T 19289

Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Страница PDF 11 · Строки данных 4590, 4593, 4596, 4599, 4602

Страницы источника и методы испытаний Table 5 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 26 · Строки данных 4591, 4594, 4597, 4600, 4603, 4632, 4635, 4638, 4641, 4644

Страницы источника и методы испытаний Table D.1 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789

Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 11 · Строки данных 4592, 4595, 4598, 4601, 4604

Страницы источника и методы испытаний Table 5 · По GB/T 19289

Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Страница PDF 13 · Строки данных 4605, 4608, 4611, 4614, 4617, 4655, 4658, 4661, 4664, 4667

Страницы источника и методы испытаний Table 6 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 13 · Строки данных 4607, 4610, 4613, 4616, 4619, 4657, 4660, 4663, 4666, 4669

Страницы источника и методы испытаний Table 6 · По GB/T 19289

Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Страница PDF 14 · Строки данных 4629, 4685, 4687

Страницы источника и методы испытаний Table 9 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655

Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 14 · Строки данных 4630, 4649, 4651, 4686, 4688, 4718, 4721, 4725, 4729, 4733
Страницы источника и методы испытаний Table 9 · По GB/T 19289
Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Страница PDF 12 · Строки данных 4631, 4634, 4637, 4640, 4643, 4646, 4689, 4694, 4700, 4706, 4712, 4770, 4775, 4780, 4786, 4826, 4831, 4836, 4842
Страницы источника и методы испытаний Table 5 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789
Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 12 · Строки данных 4633, 4636, 4639, 4642, 4645, 4647, 4691, 4696, 4702, 4708, 4714, 4772, 4777, 4782, 4788, 4828, 4833, 4838, 4844
Страницы источника и методы испытаний Table 5 · По GB/T 19289
Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Страница PDF 14 · Строки данных 4648, 4650, 4717, 4719, 4723, 4727, 4731
Страницы источника и методы испытаний Table 9 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789
Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 10 · Строки данных 4652, 4735, 4792, 4795, 4847, 4850, 4853
Страницы источника и методы испытаний Table 3 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655
Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 10 · Строки данных 4654, 4737, 4794, 4797, 4849, 4852, 4855
Страницы источника и методы испытаний Table 3 · По GB/T 19289
Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Страница PDF 11 · Строки данных 4670, 4673, 4676, 4679, 4682, 4740, 4745, 4750, 4755, 4761, 4766, 4798, 4803, 4808, 4814, 4820, 4856, 4859, 4862
Страницы источника и методы испытаний Table 4 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655
Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 11 · Строки данных 4672, 4675, 4678, 4681, 4684, 4742, 4747, 4752, 4757, 4763, 4767, 4800, 4805, 4810, 4816, 4822, 4858, 4861, 4864
Страницы источника и методы испытаний Table 4 · По GB/T 19289
Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Страница PDF 27 · Строки данных 4690, 4695, 4701, 4707, 4713, 4771, 4776, 4781, 4787, 4827, 4832, 4837, 4843
Страницы источника и методы испытаний Table D.1 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789
Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 13 · Строки данных 4692, 4697, 4703, 4709, 4715
Страницы источника и методы испытаний Table 7 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789
Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 13 · Строки данных 4693, 4699, 4705, 4711, 4716, 4744, 4749, 4754, 4760, 4765, 4769, 4802, 4807, 4813, 4819, 4825
Страницы источника и методы испытаний Table 7 · По GB/T 19289
Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Страница PDF 27 · Строки данных 4698, 4704, 4710, 4784, 4790, 4840
Страницы источника и методы испытаний Table D.2 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789
Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported.

Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 28 · Строки данных 4720, 4724, 4728, 4732
Страницы источника и методы испытаний Table D.3 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789
Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 28 · Строки данных 4722, 4726, 4730, 4734
Страницы источника и методы испытаний Table D.3 · По GB/T 19289
Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Страница PDF 14 · Строки данных 4738
Страницы источника и методы испытаний Table 8 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655
Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 14 · Строки данных 4739
Страницы источника и методы испытаний Table 8 · По GB/T 19289
Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Страница PDF 13 · Строки данных 4743, 4748, 4753, 4758, 4764, 4768, 4801, 4806, 4811, 4817, 4823
Страницы источника и методы испытаний Table 7 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655
Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 27 · Строки данных 4759, 4812, 4818, 4824
Страницы источника и методы испытаний Table D.2 · Аппарат Эпштейна по GB/T 3655
Примечания к условиям испытаний (на английском) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 14 · Строки данных 4773, 4778, 4783, 4789, 4829, 4834, 4839, 4845
Страницы источника и методы испытаний Table 7 · Испытание одиночного листа по GB/T 13789
Примечания к условиям испытаний (на английском) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Страница PDF 14 · Строки данных 4774, 4779, 4785, 4791, 4830, 4835, 4841, 4846
Страницы источника и методы испытаний Table 7 · По GB/T 19289
Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Shougang

Shougang Cold Rolled Grain-Oriented Electrical Steel Product Manual
Редакция 2025 catalogue (official catalogue label; PDF dated 2025-07-23) Официальный документ

Страница PDF 9 · Строки данных 2062, 2092, 2136, 2178, 4271, 4293, 4327, 4359
Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 8 · Не указано в цитируемых таблицах производителя
Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

Страница PDF 9 · Строки данных 2063, 2093, 2137, 2179
Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 8 · Не указано в цитируемых таблицах производителя
Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

Страница PDF 8 · Строки данных 2064, 2067, 2070, 2073, 2094, 2097, 2100, 2103, 2106, 2138, 2141, 2144, 2147, 2150, 2180, 2183, 2186, 2189, 2210, 2213, 2216, 2219, 4273, 4275, 4277, 4279, 4295, 4297, 4299, 4301, 4303, 4329, 4331, 4333, 4335, 4337,

4361, 4363, 4365, 4367, 4383, 4385, 4387, 4389

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 1 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

Страница PDF 7 · Строки данных 2065, 2068, 2071, 2074, 2095, 2098, 2101, 2104, 2107, 2139, 2142, 2145, 2148, 2151, 2181, 2184, 2187, 2190, 2211, 2214, 2217, 2220

Страницы источника и методы испытаний §2.4 Table 1 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

Страница PDF 8 · Строки данных 2066, 2069, 2072, 2075, 2096, 2099, 2102, 2105, 2108, 2140, 2143, 2146, 2149, 2152, 2182, 2185, 2188, 2191, 2212, 2215, 2218, 2221

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 1 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

Страница PDF 8 · Строки данных 2076, 2081, 2086, 2089, 2109, 2112, 2117, 2126, 2133, 2153, 2156, 2159, 2168, 2175, 2192, 2195, 2202, 2207, 2222, 2225, 2228, 2233, 4281, 4285, 4289, 4291, 4305, 4307, 4311, 4319, 4325, 4339, 4341, 4343, 4351, 4357, 4369, 4371, 4377, 4381, 4391, 4393, 4395, 4399

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 2 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

Страница PDF 7 · Строки данных 2077, 2082, 2087, 2090, 2110, 2113, 2118, 2127, 2134, 2154, 2157, 2160, 2169, 2176, 2193, 2196, 2203, 2208, 2223, 2226, 2229, 2234

Страницы источника и методы испытаний §2.4 Table 2 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

Страница PDF 8 · Строки данных 2078, 2083, 2088, 2091, 2111, 2114, 2119, 2128, 2135, 2155, 2158, 2161, 2170, 2177, 2194, 2197, 2204, 2209, 2224, 2227, 2230, 2235

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 2 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

Страница PDF 9 · Строки данных 2079, 2084, 2115, 2122, 2129, 2164, 2171, 2200, 2205, 2231, 4283, 4287, 4309, 4315, 4321, 4347, 4353, 4375, 4379, 4397

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 3 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

Страница PDF 9 · Строки данных 2080, 2085, 2116, 2123, 2130, 2165, 2172, 2201, 2206, 2232

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 3 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

Страница PDF 9 · Строки данных 2120, 2162, 2198, 4313, 4345, 4373

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 7 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

Страница PDF 9 · Строки данных 2121, 2163, 2199

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 7 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

Страница PDF 9 · Строки данных 2124, 2131, 2166, 2173, 4317, 4323, 4349, 4355

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 4 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

Страница PDF 9 · Строки данных 2125, 2132, 2167, 2174

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 4 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

Страница PDF 9 · Строки данных 4272, 4294, 4328, 4360

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 8 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

Страница PDF 8 · Строки данных 4274, 4276, 4278, 4280, 4296, 4298, 4300, 4302, 4304, 4330, 4332, 4334, 4336, 4338, 4362, 4364, 4366, 4368, 4384, 4386, 4388, 4390

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 1 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

Страница PDF 8 · Строки данных 4282, 4286, 4290, 4292, 4306, 4308, 4312, 4320, 4326, 4340, 4342, 4344, 4352, 4358, 4370, 4372, 4378, 4382, 4392, 4394, 4396, 4400

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 2 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

Страница PDF 9 · Строки данных 4284, 4288, 4310, 4316, 4322, 4348, 4354, 4376, 4380, 4398

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 3 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

Страница PDF 9 · Строки данных 4314, 4346, 4374

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 7 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

Страница PDF 9 · Строки данных 4318, 4324, 4350, 4356

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 4 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

Страница PDF 9 · Строки данных 5368, 5406, 5460, 5512

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 8 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Страница PDF 9 · Строки данных 5369, 5407, 5461, 5513

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 8 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Страница PDF 7 · Строки данных 5370, 5374, 5378, 5382, 5408, 5412, 5416, 5420, 5424, 5462, 5466, 5470, 5474, 5478, 5514, 5518, 5522, 5526, 5552, 5556, 5560, 5564

Страницы источника и методы испытаний §2.4 Table 1 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Страница PDF 8 · Строки данных 5371, 5375, 5379, 5383, 5409, 5413, 5417, 5421, 5425, 5463, 5467, 5471, 5475, 5479, 5515, 5519, 5523, 5527, 5553, 5557, 5561, 5565

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 1 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Страница PDF 7 · Строки данных 5372, 5376, 5380, 5384, 5410, 5414, 5418, 5422, 5426, 5464, 5468, 5472, 5476, 5480, 5516, 5520, 5524, 5528, 5554, 5558, 5562, 5566

Страницы источника и методы испытаний §2.4 Table 1 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Страница PDF 8 · Строки данных 5373, 5377, 5381, 5385, 5411, 5415, 5419, 5423, 5427, 5465, 5469, 5473, 5477, 5481, 5517, 5521, 5525, 5529, 5555, 5559, 5563, 5567

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 1 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Страница PDF 7 · Строки данных 5386, 5392, 5398, 5402, 5428, 5432, 5438, 5448, 5456, 5482, 5486, 5490, 5500, 5508, 5530, 5534, 5542, 5548, 5568, 5572, 5576, 5582

Страницы источника и методы испытаний §2.4 Table 2 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Страница PDF 8 · Строки данных 5387, 5393, 5399, 5403, 5429, 5433, 5439, 5449, 5457, 5483, 5487, 5491, 5501, 5509, 5531, 5535, 5543, 5549, 5569, 5573, 5577, 5583

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 2 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Страница PDF 7 · Строки данных 5388, 5394, 5400, 5404, 5430, 5434, 5440, 5450, 5458, 5484, 5488, 5492, 5502, 5510, 5532, 5536, 5544, 5550, 5570, 5574, 5578, 5584

Страницы источника и методы испытаний §2.4 Table 2 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Страница PDF 8 · Строки данных 5389, 5395, 5401, 5405, 5431, 5435, 5441, 5451, 5459, 5485, 5489, 5493, 5503, 5511, 5533, 5537, 5545, 5551, 5571, 5575, 5579, 5585

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 2 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Страница PDF 9 · Строки данных 5390, 5396, 5436, 5444, 5452, 5496, 5504, 5540, 5546, 5580

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 3 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Страница PDF 9 · Строки данных 5391, 5397, 5437, 5445, 5453, 5497, 5505, 5541, 5547, 5581

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 3 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Страница PDF 9 · Строки данных 5442, 5494, 5538

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 7 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Страница PDF 9 · Строки данных 5443, 5495, 5539

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 7 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Страница PDF 9 · Строки данных 5446, 5454, 5498, 5506

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 4 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

Страница PDF 9 · Строки данных 5447, 5455, 5499, 5507

Страницы источника и методы испытаний §2.5 Table 4 · Не указано в цитируемых таблицах производителя

Примечания к условиям испытаний (на английском) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets

Редакция D003jec_04_202407f Официальный документ

Страница PDF 10 · Строки данных 1775, 1777-1778, 1780-1781, 1783, 1799, 1801-1802, 1804-1805, 1807-1808, 1810-1811, 1813, 1844, 1846-1847, 1849-1850, 1852, 4083-4088, 4099-4108, 4129-4134, 5104-5105, 5107-5108, 5110-5111, 5128-5129, 5131-5132, 5134-5135, 5137-5138, 5140-5141, 5173-5174, 5176-5177, 5179-5180

Страницы источника и методы испытаний ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

Страница PDF 9 · Строки данных 1776, 1779, 1782, 1800, 1803, 1806, 1809, 1812, 1845, 1848, 1851, 5103, 5106, 5109, 5127, 5130, 5133, 5136, 5139, 5172, 5175, 5178

Страницы источника и методы испытаний ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Grade and Specification · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

Страница PDF 10 · Строки данных 1784, 1786-1787, 1789, 1814, 1816-1817, 1819-1820, 1822-1823, 1825, 4089-4092, 4109-4116, 5113-5114, 5116-5117, 5143-5144, 5146-5147, 5149-5150, 5152-5153

Страницы источника и методы испытаний ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Страница PDF 9 · Строки данных 1785, 1788, 1815, 1818, 1821, 1824, 5112, 5115, 5142, 5145, 5148, 5151

Страницы источника и методы испытаний ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Grade and Specification · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Страница PDF 6 · Строки данных 1790, 1792-1793, 1795, 1826, 1828-1829, 1831-1832, 1834-1835, 1837, 1853, 1855-1856, 1858-1859, 1861-1862, 1864, 1874, 1876-1877, 1879-1880, 1882-1883, 1885-1886, 1888, 1898, 1900-1901, 1903-1904, 1906-1907, 1909, 4093-4096, 4117-4124, 4135-4142, 4149-4158, 4165-4172, 5119-5120, 5122-5123, 5155-5156, 5158-5159, 5161-5162, 5164-5165, 5182-5183, 5185-5186, 5188-5189, 5191-5192, 5203-5204, 5206-5207, 5209-5210, 5212-5213, 5215-5216, 5227-5228, 5230-5231, 5233-5234, 5236-5237

Страницы источника и методы испытаний ORIENTCORE HI-B, Typical · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Страница PDF 5 · Строки данных 1791, 1794, 1827, 1830, 1833, 1836, 1854, 1857, 1860, 1863, 1875, 1878, 1881, 1884, 1887, 1899, 1902, 1905, 1908, 5118, 5121, 5154, 5157, 5160, 5163, 5181, 5184, 5187, 5190, 5202, 5205, 5208, 5211, 5214, 5226, 5229, 5232, 5235

Страницы источника и методы испытаний ORIENTCORE HI-B, Grade and Specification · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Страница PDF 6 · Строки данных 1796, 1798, 1838, 1840-1841, 1843, 1865, 1867-1868, 1870-1871, 1873, 1889, 1891-1892, 1894-1895, 1897, 4097-4098, 4125-4128, 4143-4148, 4159-4164, 5125-5126, 5167-5168, 5170-5171, 5194-5195, 5197-5198, 5200-5201, 5218-5219, 5221-5222, 5224-5225

Страницы источника и методы испытаний ORIENTCORE, Typical · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Страница PDF 5 · Строки данных 1797, 1839, 1842, 1866, 1869, 1872, 1890, 1893, 1896, 5124, 5166, 5169, 5193, 5196, 5199, 5217, 5220, 5223

Страницы источника и методы испытаний ORIENTCORE, Grade and Specification · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Страница PDF 8 · Строки данных 1910, 1912-1913, 1915-1916, 1918, 1922, 1924-1925, 1927-1928, 1930, 4173-4178, 4181-4186, 5239-5240, 5242-5243, 5245-5246, 5251-5252, 5254-5255, 5257-5258

Страницы источника и методы испытаний ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Страница PDF 7 · Строки данных 1911, 1914, 1917, 1923, 1926, 1929, 5238, 5241, 5244, 5250, 5253, 5256

Страницы источника и методы испытаний ORIENTCORE HI-B AISI, Grade and Specification · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Страница PDF 7 · Строки данных 1919, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 5247, 5259, 5262, 5265, 5268, 5271, 5274, 5277, 5280, 5283

Страницы источника и методы испытаний ORIENTCORE AISI, Grade and Specification · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Страница PDF 8 · Строки данных 1920-1921, 1932-1933, 1935-1936, 1938-1939, 1941-1942, 1944-1945, 1947-1948, 1950-1951, 1953-1954, 1956-1957, 4179-4180, 4187-4204, 5248-5249, 5260-5261, 5263-5264, 5266-5267, 5269-5270, 5272-5273, 5275-5276, 5278-5279, 5281-5282, 5284-5285

Страницы источника и методы испытаний ORIENTCORE AISI, Typical · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets

Редакция Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR Официальный документ

Страница PDF 8 · Строки данных 1582, 1584, 1627, 1629-1630, 1632, 1660, 1662-1663, 1665-1666, 1668, 1687, 1689-1690, 1692-1693, 1695, 3890, 3892, 3935, 3937-3938, 3940, 3968, 3970-3971, 3973-3974, 3976, 3995, 3997-3998, 4000-4001, 4003, 4899, 4901-4902, 4959, 4961-4963, 4965-4966, 5003, 5005-5007, 5009-5011, 5013-5014, 5039, 5041-5043, 5045-5047, 5049-5050

Страницы источника и методы испытаний JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Страница PDF 6 · Строки данных 1583, 1628, 1631, 1661, 1664, 1667, 1688, 1691, 1694, 3891, 3936, 3939, 3969, 3972, 3975, 3996, 3999, 4002, 4900, 4960, 4964, 5004, 5008, 5012, 5040, 5044, 5048

Страницы источника и методы испытаний JG CORE: Grades and Specifications · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Страница PDF 8 · Строки данных 1585, 1587-1588, 1590-1591, 1593, 1633, 1635-1636, 1638, 1669, 1671-1672, 1674-1675, 1677, 1696, 1698-1699, 1701-1702, 1704, 3893, 3895-3896, 3898-3899, 3901, 3941, 3943-3944, 3946, 3977, 3979-3980, 3982-3983, 3985, 4004, 4007, 4009-4010, 4012, 4903, 4905-4907, 4909-4911, 4913-4914, 4967, 4969-4971, 4973-4974, 5015, 5017-5019, 5021-5023, 5025-5026, 5051, 5053-5055, 5057-5059, 5061-5062

Страницы источника и методы испытаний JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Страница PDF 6 · Строки данных 1586, 1589, 1592, 1634, 1637, 1670, 1673, 1676, 1697, 1700, 1703, 3894, 3897, 3900, 3942, 3945, 3978, 3981, 3984, 4008, 4011, 4904, 4908, 4912, 4968, 4972, 5016, 5020, 5024, 5052, 5056, 5060

Страницы источника и методы испытаний JGH CORE: Grades and Specifications · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Страница PDF 8 · Строки данных 1594, 1596-1597, 1599, 3902, 3904-3905, 3907, 4915, 4917-4919, 4921-4922

Страницы источника и методы испытаний JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

Страница PDF 6 · Строки данных 1595, 1598, 3903, 3906, 4916, 4920

Страницы источника и методы испытаний JGHE CORE: Grades and Specifications · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

Страница PDF 9 · Строки данных 1600, 1602-1603, 1605-1606, 1608, 1639, 1641-1642, 1644-1645, 1647, 1678, 1680-1681, 1683-1684, 1686, 1705, 1707-1708, 1710, 3908, 3910-3911, 3913-3914, 3916, 3947, 3949-3950, 3952-3953, 3955, 3986, 3988-3989, 3991-3992, 3994, 4013, 4015-4016, 4018, 4923, 4925-4927, 4929-4931, 4933-4934, 4975, 4977-4979, 4981-4983, 4985-4986, 5027, 5029-5031, 5033-5035, 5037-5038, 5063, 5065-5067, 5069-5070

Страницы источника и методы испытаний JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Страница PDF 7 · Строки данных 1601, 1604, 1607, 1640, 1643, 1646, 1679, 1682, 1685, 1706, 1709, 3909, 3912, 3915, 3948, 3951, 3954, 3987, 3990, 3993, 4014, 4017, 4924, 4928, 4932, 4976, 4980, 4984, 5028, 5032, 5036, 5064, 5068

Страницы источника и методы испытаний JGS CORE: Grades and Specifications · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Страница PDF 9 · Строки данных 1609, 1611-1612, 1614-1615, 1617, 1648, 1650-1651, 1653, 3917, 3919-3920, 3922-3923, 3925, 3956, 3958-3959, 3961, 4935, 4937-4939, 4941-4943, 4945-4946, 4987, 4989-4991, 4993-4994

Страницы источника и методы испытаний JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Страница PDF 7 · Строки данных 1610, 1613, 1616, 1649, 1652, 3918, 3921, 3924, 3957, 3960, 4936, 4940, 4944, 4988, 4992

Страницы источника и методы испытаний JGSD CORE: Grades and Specifications · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

Страница PDF 9 · Строки данных 1618, 1620-1621, 1623-1624, 1626, 1654, 1656-1657, 1659, 3926, 3928-3929, 3931-3932, 3934, 3962, 3964-3965, 3967, 4947, 4949-4951, 4953-4955, 4957-4958, 4995, 4997-4999, 5001-5002

Страницы источника и методы испытаний JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

Страница PDF 7 · Строки данных 1619, 1622, 1625, 1655, 1658, 3927, 3930, 3933, 3963, 3966, 4948, 4952, 4956, 4996, 5000

Страницы источника и методы испытаний JGSE CORE: Grades and Specifications · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

Страница PDF 10 · **Строки данных 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 4019, 4021, 4023, 4025, 4027, 4029, 4031, 4033, 4035, 4037, 4039, 4043, 4045, 4047, 4049, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061, 4063, 4065, 4067, 4069, 4071, 4073, 4075, 4077, 4079, 4081, 5071, 5073, 5075, 5077, 5079, 5081, 5083, 5085, 5087, 5089, 5091, 5093, 5095, 5097, 5099, 5101**

Страницы источника и методы испытаний AISI: Grades and Specifications · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

Страница PDF 11 · **Строки данных 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 4020, 4022, 4024, 4026, 4028, 4030, 4032, 4034, 4036, 4038, 4040, 4044, 4046, 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060, 4062, 4064, 4066, 4068, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082, 5072, 5074, 5076, 5078, 5080, 5082, 5084, 5086, 5088, 5090, 5092, 5094, 5096, 5098, 5100, 5102**

Страницы источника и методы испытаний AISI: Typical Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

Страница PDF 6 · **Строки данных 4005**

Страницы источника и методы испытаний JGH CORE: Grades and Specifications · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

Страница PDF 8 · **Строки данных 4006**

Страницы источника и методы испытаний JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

Страница PDF 10 · **Строки данных 4041**

Страницы источника и методы испытаний AISI: Grades and Specifications · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

Страница PDF 11 · **Строки данных 4042**

Страницы источника и методы испытаний AISI: Typical Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

POSCO

Electrical Steel: Grain-Oriented (English GO Catalog)

Редакция 2022 catalog; no additional revision stated Официальный документ

Страница PDF 7 · **Строки данных 1996, 1998-1999, 2001-2002, 2004, 2023, 2025-2026, 2028, 2044, 2046-2047, 2049, 4205, 4207-4208, 4210-4211, 4213, 4232, 4234-4235, 4237, 4253, 4255-4256, 4258, 5325, 5327, 5329, 5343, 5345, 5357, 5359**

Страницы источника и методы испытаний PH-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

Страница PDF 7 · **Строки данных 1997, 2000, 2003, 2024, 2027, 2045, 2048, 4206, 4209, 4212, 4233, 4236, 4254, 4257, 5324, 5326, 5328, 5342, 5344, 5356, 5358**

Страницы источника и методы испытаний PH-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Страница PDF 8 · Строки данных 2005, 2007-2008, 2010-2011, 2013, 2029, 2031-2032, 2034-2035, 2037, 2050, 2052-2053, 2055, 4214, 4216-4217, 4219-4220, 4222, 4238, 4240-4241, 4243-4244, 4246, 4259, 4261-4262, 4264, 5331, 5333, 5335, 5347, 5349, 5351, 5361, 5363

Страницы источника и методы испытаний PHD-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

Страница PDF 8 · Строки данных 2006, 2009, 2012, 2030, 2033, 2036, 2051, 2054, 4215, 4218, 4221, 4239, 4242, 4245, 4260, 4263, 5330, 5332, 5334, 5346, 5348, 5350, 5360, 5362

Страницы источника и методы испытаний PHD-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

Страница PDF 9 · Строки данных 2014, 2016-2017, 2019, 4223, 4225-4226, 4228, 5337, 5339

Страницы источника и методы испытаний PHE-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

Страница PDF 9 · Строки данных 2015, 2018, 4224, 4227, 5336, 5338

Страницы источника и методы испытаний PHE-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Страница PDF 6 · Строки данных 2020, 2022, 2038, 2040-2041, 2043, 2056, 2058-2059, 2061, 4229, 4231, 4247, 4249-4250, 4252, 4265, 4267-4268, 4270, 5341, 5353, 5355, 5365, 5367

Страницы источника и методы испытаний PG-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

Страница PDF 6 · Строки данных 2021, 2039, 2042, 2057, 2060, 4230, 4248, 4251, 4266, 4269, 5340, 5352, 5354, 5364, 5366

Страницы источника и методы испытаний PG-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency

Редакция 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) Официальный документ

Страница PDF 11 · Строки данных 1, 2357, 4510

Страницы источника и методы испытаний Table 12, guaranteed magnetic properties · Аппарат Эпштейна по IEC 60404-2

Примечания к условиям испытаний (на английском) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

Страница PDF 11 · Строки данных 2-6, 2358-2362, 4511-4515

Страницы источника и методы испытаний Table 12, guaranteed magnetic properties · Аппарат Эпштейна по IEC 60404-2

Примечания к условиям испытаний (на английском) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

Страница PDF 12 · Строки данных 7-12, 2363-2368

Страницы источника и методы испытаний Table 13, guaranteed magnetic properties · Испытание одиночного листа (SST) с пересчётом по IEC 60404-8-7

Примечания к условиям испытаний (на английском) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

Страница PDF 12 · Строки данных 13, 2369

Страницы источника и методы испытаний Table 13, guaranteed magnetic properties · Испытание одиночного листа (SST) с пересчётом по IEC 60404-8-7

Примечания к условиям испытаний (на английском) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

Страница PDF 10 · Строки данных 14-17, 2370-2373, 4523-4526

Страницы источника и методы испытаний Table 11, guaranteed magnetic properties · Аппарат Эпштейна по IEC 60404-2

Примечания к условиям испытаний (на английском) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

Страница PDF 12 · Строки данных 4516-4521

Страницы источника и методы испытаний Table 13, guaranteed magnetic properties · Для магнитной индукции метод не указан

Примечания к условиям испытаний (на английском) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

Страница PDF 12 · Строки данных 4522

Страницы источника и методы испытаний Table 13, guaranteed magnetic properties · Для магнитной индукции метод не указан

Примечания к условиям испытаний (на английском) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range

Редакция 03/2026 (printed, back cover) Официальный документ

Страница PDF 23 · Строки данных 2324-2338, 4477-4491, 5630-5644

Страницы источника и методы испытаний powercore magnetic properties (BIS 3024) · Аппарат Эпштейна или испытание одиночного листа (SST) по IS 649

Примечания к условиям испытаний (на английском) Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

Страница PDF 22 · Строки данных 2339-2356, 4492-4509, 5645-5662

Страницы источника и методы испытаний powercore magnetic properties (IEC 60404-8-7) · Испытание одиночного листа (SST) по IEC 60404-3 с опубликованным пересчётом

Примечания к условиям испытаний (на английском) Mill publishes SST values after converting losses at 1.7 T by 0.925 (IEC 60404-8-7) and J800 by 1.01. Grades are laser domain refined unless otherwise agreed; guaranteed properties require written agreement.

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel

Редакция Bochnia 2023 (printed, back cover) Официальный документ

Страница PDF 7 · Строки данных 2236, 2240, 2244, 2248, 2252, 2260

Страницы источника и методы испытаний CGO DR magnetic properties (W/kg) · Испытание одиночного листа (SST) по IEC 60404-3:2009

Примечания к условиям испытаний (на английском) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

Страница PDF 7 · Строки данных 2237-2239, 2241-2243, 2245-2247, 2249-2251, 2253-2255, 2261-2263, 4402, 4404, 4406, 4408, 4410, 4412, 4414, 4416, 4418, 4420, 4425, 4427, 5586-5595, 5598-5599

Страницы источника и методы испытаний CGO DR magnetic properties (W/kg) · Испытание одиночного листа (SST) по IEC 60404-3:2009

Примечания к условиям испытаний (на английском) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Страница PDF 6 · Строки данных 2256, 2264, 2268, 2272, 2276, 2280, 2284, 2288, 2292, 2296

Страницы источника и методы испытаний CGO magnetic properties (W/kg) · Аппарат Эпштейна по IEC 60404-2:1996/A1:2008

Примечания к условиям испытаний (на английском) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

Страница PDF 6 · Строки данных 2257-2259, 2265-2267, 2269-2271, 2273-2275, 2277-2279, 2281-2283, 2285-2287, 2289-2291, 2293-2295, 2297-2299, 4421, 4423, 4428, 4430-4433, 4435-4436, 4438-4439, 4441-4444, 4446-4447, 4449-4450, 4452, 5596-5597, 5600-5617

Страницы источника и методы испытаний CGO magnetic properties (W/kg) · Аппарат Эпштейна по IEC 60404-2:1996/A1:2008

Примечания к условиям испытаний (на английском) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Страница PDF 11 · Строки данных 2300, 2304, 2308

Страницы источника и методы испытаний HGO DR magnetic properties (W/kg) · Испытание одиночного листа (SST) по IEC 60404-3:2009

Примечания к условиям испытаний (на английском) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

Страница PDF 11 · Строки данных 2301-2303, 2305-2307, 2309-2311, 4454, 4456, 4458, 4460, 4462, 4464, 5618-5623

Страницы источника и методы испытаний HGO DR magnetic properties (W/kg) · Испытание одиночного листа (SST) по IEC 60404-3:2009

Примечания к условиям испытаний (на английском) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Страница PDF 10 · Строки данных 2312, 2316, 2320

Страницы источника и методы испытаний HGO magnetic properties (W/kg) · Аппарат Эпштейна по IEC 60404-2:1996/A1:2008

Примечания к условиям испытаний (на английском) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

Страница PDF 10 · Строки данных 2313-2315, 2317-2319, 2321-2323, 4466, 4468, 4470, 4472, 4474, 4476, 5624-5629

Страницы источника и методы испытаний HGO magnetic properties (W/kg) · Аппарат Эпштейна по IEC 60404-2:1996/A1:2008

Примечания к условиям испытаний (на английском) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Страница PDF 7 · Строки данных 4401, 4403, 4405, 4407, 4409, 4411, 4413, 4415, 4417, 4419, 4424, 4426

Страницы источника и методы испытаний CGO DR magnetic properties (W/lb) · Испытание одиночного листа (SST) по IEC 60404-3:2009

Примечания к условиям испытаний (на английском) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Страница PDF 6 · Строки данных 4422, 4429, 4434, 4437, 4440, 4445, 4448, 4451

Страницы источника и методы испытаний CGO magnetic properties (W/lb) · Аппарат Эпштейна по IEC 60404-2:1996/A1:2008

Примечания к условиям испытаний (на английском) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Страница PDF 11 · Строки данных 4453, 4455, 4457, 4459, 4461, 4463

Страницы источника и методы испытаний HGO DR magnetic properties (W/lb) · Испытание одиночного листа (SST) по IEC 60404-3:2009

Примечания к условиям испытаний (на английском) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Страница PDF 10 · Строки данных 4465, 4467, 4469, 4471, 4473, 4475

Страницы источника и методы испытаний HGO magnetic properties (W/lb) · Аппарат Эпштейна по IEC 60404-2:1996/A1:2008

Примечания к условиям испытаний (на английском) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

Редакция 2024 (printed, cover) Официальный документ

Страница PDF 52 · Строки данных 1958

Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 52 · Строки данных 1959

Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Страница PDF 52 · Строки данных 1960

Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 52 · Строки данных 1961

Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Страница PDF 51 · Строки данных 1962

Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 51 · Строки данных 1963

Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Страница PDF 51 · Строки данных 1964

Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 51 · Строки данных 1965

Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Страница PDF 51 · Строки данных 1966

Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице

раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 51 · Строки данных 1967
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Страница PDF 51 · Строки данных 1968
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 51 · Строки данных 1969
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Страница PDF 51 · Строки данных 1970
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 51 · Строки данных 1971
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Страница PDF 51 · Строки данных 1972
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 51 · Строки данных 1973
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Страница PDF 51 · Строки данных 1974
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 51 · Строки данных 1975
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Страница PDF 52 · Строки данных 1976
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 52 · Строки данных 1977
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Страница PDF 52 · Строки данных 1978
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 52 · Строки данных 1979
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Страница PDF 52 · Строки данных 1980
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 52 · Строки данных 1981
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Страница PDF 52 · Строки данных 1982
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · СТО 05757665-008, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 52 · Строки данных 1983
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 52 · Строки данных 1984
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 51 · Строки данных 1985
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 51 · Строки данных 1986
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

Страница PDF 51 · Строки данных 1987

Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 51 · Строки данных 1988

Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 51 · Строки данных 1989

Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 51 · Строки данных 1990

Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 51 · Строки данных 1991

Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 51 · Строки данных 1992

Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 51 · Строки данных 1993

Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 52 · Строки данных 1994

Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 52 · Строки данных 1995

Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Страница PDF 52 · Строки данных 5286

Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

Страница PDF 52 · Строки данных 5287
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

Страница PDF 52 · Строки данных 5288
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

Страница PDF 52 · Строки данных 5289
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

Страница PDF 51 · Строки данных 5290
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

Страница PDF 51 · Строки данных 5291
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

Страница PDF 51 · Строки данных 5292
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

Страница PDF 51 · Строки данных 5293
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

Страница PDF 51 · Строки данных 5294
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

Страница PDF 51 · Строки данных 5295
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

Страница PDF 51 · Строки данных 5296
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

Страница PDF 51 · Строки данных 5297
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

Страница PDF 51 · Строки данных 5298
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице

раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

Страница PDF 51 · Строки данных 5299
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

Страница PDF 51 · Строки данных 5300
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

Страница PDF 51 · Строки данных 5301
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

Страница PDF 51 · Строки данных 5302
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

Страница PDF 51 · Строки данных 5303
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

Страница PDF 52 · Строки данных 5304
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

Страница PDF 52 · Строки данных 5305
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

Страница PDF 52 · Строки данных 5306
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

Страница PDF 52 · Строки данных 5307
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

Страница PDF 52 · Строки данных 5308
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Спецификация EN 10107, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

Страница PDF 52 · Строки данных 5309
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан

Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

Страница PDF 52 · Строки данных 5310
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · СТО 05757665-008, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

Страница PDF 52 · Строки данных 5311
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

Страница PDF 52 · Строки данных 5312
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

Страница PDF 51 · Строки данных 5313
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) EN grade designation is not listed. B800 as printed.

Страница PDF 51 · Строки данных 5314
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · Для типичных значений в таблице раздела 9 метод не указан
Примечания к условиям испытаний (на английском) EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

Страница PDF 51 · Строки данных 5315
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

Страница PDF 51 · Строки данных 5316
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

Страница PDF 51 · Строки данных 5317
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

Страница PDF 51 · Строки данных 5318
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

Страница PDF 51 · Строки данных 5319
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

Страница PDF 51 · Строки данных 5320
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

Страница PDF 51 · Строки данных 5321
Страницы источника и методы испытаний §9 Standard grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не

указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

Страница PDF 52 · Строки данных 5322
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

Страница PDF 52 · Строки данных 5323
Страницы источника и методы испытаний §9 High-permeability grades · ГОСТ 32482, испытательное устройство в таблице раздела 9 не указано
Примечания к условиям испытаний (на английском) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels
Редакция May 2021 (printed, back cover) Официальный документ

Страница PDF 8 · Строки данных 967, 969-970, 973-974, 976, 979-980, 982, 984, 987, 989-990, 992, 997-998, 1003, 1005-1006, 1172, 1175, 1177-1178, 1180, 1183-1184, 1187, 1189-1190, 1193-1194, 1196, 1199, 1201, 1204, 1207, 1210, 1213, 1294, 1296, 1298, 1301-1302, 1305-1306, 1309-1310, 1313, 1315, 1317-1318, 1320, 1324, 1327, 1329, 1333, 1335, 1416, 1418, 1421-1422, 1425, 1427, 1429, 1431-1432, 1435, 1437, 1439-1440, 1443, 1447-1448, 1452, 1454, 1456, 3275, 3277-3278, 3280, 3282, 3285-3286, 3289-3290, 3292, 3295-3296, 3299-3300, 3305, 3307, 3311, 3313-3314, 3480, 3482, 3485-3486, 3489, 3491-3492, 3494, 3497, 3499-3500, 3503, 3505-3506, 3511, 3513, 3516, 3519-3520, 3602, 3605-3606, 3609, 3611-3612, 3615, 3617-3618, 3620, 3623, 3625, 3627, 3629, 3633-3634, 3639, 3641-3642, 3725, 3727, 3729, 3731-3732, 3735, 3737-3738, 3740, 3742, 3744, 3747, 3749-3750, 3755, 3757, 3761, 3763-3764
Страницы источника и методы испытаний Typical core loss · Аппарат Эпштейна по ASTM A343
Примечания к условиям испытаний (на английском) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Страница PDF 8 · Строки данных 968, 971-972, 975, 977-978, 981, 983, 985-986, 988, 991, 993, 996, 999, 1001, 1004, 1007, 1173-1174, 1176, 1179, 1181-1182, 1185-1186, 1188, 1191-1192, 1195, 1197-1198, 1202, 1205, 1209, 1211-1212, 1295, 1297, 1299-1300, 1303-1304, 1307-1308, 1311-1312, 1314, 1316, 1319, 1321, 1323, 1326, 1330, 1332, 1334, 1417, 1419-1420, 1423-1424, 1426, 1428, 1430, 1433-1434, 1436, 1438, 1441-1442, 1446, 1449, 1453, 1455, 1457, 3274, 3276, 3279, 3281, 3283-3284, 3287-3288, 3291, 3293-3294, 3297-3298, 3301, 3303, 3306, 3309, 3312, 3315, 3481, 3483-3484, 3487-3488, 3490, 3493, 3495-3496, 3498, 3501-3502, 3504, 3507, 3510, 3512, 3515, 3518, 3521, 3603-3604, 3607-3608, 3610, 3613-3614, 3616, 3619, 3621-3622, 3624, 3626, 3628, 3632, 3635, 3637, 3640, 3643, 3724, 3726, 3728, 3730, 3733-3734, 3736, 3739, 3741, 3743, 3745-3746, 3748, 3751, 3753, 3756, 3760, 3762, 3765
Страницы источника и методы испытаний Typical core loss · Испытание одиночного листа (SST) после резки по ASTM A804
Примечания к условиям испытаний (на английском) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Страница PDF 3 · Строки данных 994, 1000, 1200, 1206, 1322, 1328, 1444, 1450, 3302, 3308, 3508, 3514, 3630, 3636, 3752, 3758
Страницы источника и методы испытаний TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Испытание одиночного листа (SST) после резки по ASTM A804
Примечания к условиям испытаний (на английском) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

Страница PDF 3 · Строки данных 995, 1002, 1203, 1208, 1325, 1331, 1445, 1451, 3304, 3310, 3509, 3517, 3631, 3638, 3754, 3759
Страницы источника и методы испытаний TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Испытание одиночного листа (SST) после резки по ASTM A804
Примечания к условиям испытаний (на английском) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

Страница PDF 9 · Строки данных 1008, 1011-1012, 1015-1016, 1018, 1021, 1023-1024, 1026, 1028, 1031, 1033, 1035-1036, 1038, 1041-1042, 1044, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223-1224, 1227, 1229-1230, 1233-1234, 1237-1238, 1241-1242, 1244, 1246, 1249-1250, 1337-1338, 1341, 1343, 1345-1346, 1349-1350, 1353, 1355, 1357-1358, 1360, 1363-1364, 1366, 1369-1370, 1373, 1458, 1460, 1462, 1464, 1467, 1469-1470, 1473, 1475-1476, 1479-1480, 1482, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493-1494, 3317-3318,

3320, 3322, 3325, 3327-3328, 3331-3332, 3335-3336, 3338, 3341, 3343-3344, 3347-3348, 3350, 3353, 3523, 3525, 3527-3528, 3531-3532, 3534, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547-3548, 3550, 3552, 3555-3556, 3558, 3645-3646, 3649-3650, 3653, 3655-3656, 3658, 3660, 3663-3664, 3666, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677-3678, 3680, 3766, 3768, 3770, 3773-3774, 3776, 3779-3780, 3782, 3785, 3787, 3789-3790, 3792, 3794, 3797-3798, 3801, 3803

Страницы источника и методы испытаний Typical RMS exciting power · Испытание одиночного листа (SST) после резки по ASTM A804

Примечания к условиям испытаний (на английском) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Страница PDF 9 · Строки данных 1009-1010, 1013-1014, 1017, 1019-1020, 1022, 1025, 1027, 1029-1030, 1032, 1034, 1037, 1039-1040, 1043, 1045, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1225-1226, 1228, 1231-1232, 1235-1236, 1239-1240, 1243, 1245, 1247-1248, 1251, 1336, 1339-1340, 1342, 1344, 1347-1348, 1351-1352, 1354, 1356, 1359, 1361-1362, 1365, 1367-1368, 1371-1372, 1459, 1461, 1463, 1465-1466, 1468, 1471-1472, 1474, 1477-1478, 1481, 1483-1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1495, 3316, 3319, 3321, 3323-3324, 3326, 3329-3330, 3333-3334, 3337, 3339-3340, 3342, 3345-3346, 3349, 3351-3352, 3522, 3524, 3526, 3529-3530, 3533, 3535-3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3549, 3551, 3553-3554, 3557, 3559, 3644, 3647-3648, 3651-3652, 3654, 3657, 3659, 3661-3662, 3665, 3667-3668, 3670, 3672, 3674, 3676, 3679, 3681, 3767, 3769, 3771-3772, 3775, 3777-3778, 3781, 3783-3784, 3786, 3788, 3791, 3793, 3795-3796, 3799-3800, 3802

Страницы источника и методы испытаний Typical RMS exciting power · Аппарат Эпштейна по ASTM A343

Примечания к условиям испытаний (на английском) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels

Редакция October 2023 (printed, back cover) Официальный документ

Страница PDF 11 · Строки данных 883-896, 898, 900, 902, 904-905, 925-938, 941-942, 944, 946-947, 1046-1059, 1062-1063, 1065, 1067-1068, 1130-1143, 1145, 1147, 1149, 1151-1152, 3190-3203, 3206-3207, 3209, 3211-3212, 3232-3245, 3248-3249, 3252-3254, 3354-3367, 3369, 3371, 3374-3376, 3438-3451, 3453, 3455, 3458-3460

Страницы источника и методы испытаний Table 8 – Typical core loss · Аппарат Эпштейна по ASTM A343

Примечания к условиям испытаний (на английском) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Страница PDF 3 · Строки данных 897, 901, 939, 943, 1060, 1064, 1102, 1106, 1144, 1148, 1266, 1270, 1388, 1392, 1510, 1514, 3204, 3208, 3246, 3250, 3368, 3372, 3410, 3414, 3452, 3456, 3574, 3578, 3696, 3700, 3818, 3822

Страницы источника и методы испытаний TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Аппарат Эпштейна по ASTM A343

Примечания к условиям испытаний (на английском) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

Страница PDF 4 · Строки данных 899, 903, 940, 945, 1061, 1066, 1104, 1108, 1146, 1150, 1267, 1272, 1389, 1394, 1512, 1515, 3205, 3210, 3247, 3251, 3370, 3373, 3411, 3416, 3454, 3457, 3575, 3580, 3697, 3702, 3820, 3824

Страницы источника и методы испытаний TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Аппарат Эпштейна по ASTM A343

Примечания к условиям испытаний (на английском) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

Страница PDF 13 · Строки данных 906-924, 948-966, 1069-1087, 1153-1171, 3213-3231, 3255-3273, 3377-3395, 3461-3479

Страницы источника и методы испытаний Table 10 – Typical RMS exciting power · Аппарат Эпштейна по ASTM A343

Примечания к условиям испытаний (на английском) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Страница PDF 12 · Строки данных 1088-1101, 1103, 1105, 1107, 1109-1110, 1252-1265, 1268-1269, 1271, 1273-1274, 1374-1387, 1390-1391, 1393, 1395-1396, 1496-1509, 1511, 1513, 1516-1518, 3396-3409, 3412-3413, 3415, 3417-3418, 3560-3573, 3576-3577, 3579, 3581-3582, 3682-3695, 3698-3699, 3701, 3703-3704, 3804-3817, 3819, 3821, 3823, 3825-3826

Страницы источника и методы испытаний Table 9 – Typical core loss · Аппарат Эпштейна по ASTM A343

Примечания к условиям испытаний (на английском) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Страница PDF 14 · Строки данных 1111-1129, 1275-1293, 1397-1415, 1519-1537, 3419-3437, 3583-3601, 3705-3723, 3827-3845

Страницы источника и методы испытаний Table 11 – Typical RMS exciting power · Аппарат Эпштейна по ASTM A343

Примечания к условиям испытаний (на английском) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Страница PDF 3 · Строки данных 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4889

Страницы источника и методы испытаний TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Аппарат Эпштейна по ASTM A343

Примечания к условиям испытаний (на английском) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.0 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Страница PDF 4 · Строки данных 4880, 4882, 4884, 4886, 4888, 4890

Страницы источника и методы испытаний TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Аппарат Эпштейна по ASTM A343

Примечания к условиям испытаний (на английском) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.4 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Страница PDF 3 · Строки данных 4891, 4893

Страницы источника и методы испытаний TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · Аппарат Эпштейна по ASTM A343

Примечания к условиям испытаний (на английском) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 17.8 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Страница PDF 4 · Строки данных 4892, 4894

Страницы источника и методы испытаний TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · Аппарат Эпштейна по ASTM A343

Примечания к условиям испытаний (на английском) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.2 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel

Редакция October 2024 (printed, back cover) Официальный документ

Страница PDF 12 · Строки данных 517, 519, 522, 524-525, 527, 530, 532-533, 536, 538, 540-541, 543, 548, 550, 552, 556, 558, 640-641, 643, 646, 648-649, 651, 653, 656, 658-659, 661, 664, 666, 668, 671, 675, 677, 680, 762-763, 765, 768-769, 772, 774-775, 778, 780-781, 783, 786-787, 790, 794, 798-799, 802, 2825, 2827-2828, 2830, 2833-2834, 2837, 2839, 2841, 2843-2844, 2847-2848, 2851, 2853, 2857, 2861, 2863, 2865, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955-2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2971-2972, 2975, 2978, 2983, 2985, 2987, 3068, 3071, 3073, 3075-3076, 3078, 3080, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091-3092, 3094, 3097, 3100, 3104, 3107, 3109

Страницы источника и методы испытаний Table 10 — Typical core loss · Аппарат Эпштейна по ASTM A343

Примечания к условиям испытаний (на английском) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

Страница PDF 10 · Строки данных 518, 520-521, 523, 526, 528-529, 531, 534-535, 537, 539, 542, 544, 546, 549, 554-555, 557, 597-610, 613-614, 616, 618-619, 639, 642, 644-645, 647, 650, 652, 654-655, 657, 660, 662-663, 665, 670, 672, 676, 678-679, 719-732, 735-736, 738, 740-741, 761, 764, 766-767, 770-771, 773, 776-777, 779, 782, 784-785, 788, 792-793, 796, 800-801, 841-854, 857-858, 860, 862-863, 2824, 2826, 2829, 2831-2832, 2835-2836, 2838, 2840, 2842, 2845-2846, 2849-2850, 2854, 2856, 2860, 2862, 2864, 2904-2917, 2920-2921, 2924-2926, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969-2970, 2973, 2977, 2979, 2981, 2984, 2986, 3026-3039, 3041, 3043, 3046-3048, 3069-3070, 3072, 3074, 3077, 3079, 3081-3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3093, 3095, 3098, 3101, 3105-3106, 3108, 3148-3161, 3163, 3165, 3168-3170

Страницы источника и методы испытаний Table 8 — Typical core loss · Испытание одиночного листа (SST) после резки по ASTM A804

Примечания к условиям испытаний (на английском) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

Страница PDF 3 · Строки данных 545, 551, 611, 615, 667, 673, 733, 737, 789, 795, 855, 859, 2852, 2858, 2918, 2922, 2974, 2980, 3040, 3044, 3096, 3102, 3162, 3166

Страницы источника и методы испытаний Table 1 — Guaranteed core loss · Испытание одиночного листа (SST) после резки по ASTM A804

Примечания к условиям испытаний (на английском) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Страница PDF 3 · Строки данных 547, 553, 612, 617, 669, 674, 734, 739, 791, 797, 856, 861, 2855, 2859, 2919, 2923, 2976, 2982, 3042, 3045, 3099, 3103, 3164, 3167

Страницы источника и методы испытаний Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · Испытание одиночного листа (SST) после резки по ASTM A804

Примечания к условиям испытаний (на английском) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Страница PDF 11 · Строки данных 559, 562, 564, 566-567, 569, 571, 573, 575, 578, 580, 582-583, 585, 587, 589, 592-593, 595, 620-638, 682-683, 686-687, 690, 692, 694, 696-697, 699, 701, 704-705, 708, 710, 712-713, 715, 717, 742-760, 803, 805, 808, 810-811, 813, 815, 818-819, 822-823, 826, 828-829, 832-833, 835, 838, 840, 864-882, 2867-2868, 2870, 2873-2874, 2876, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891-2892, 2895-2896, 2899-2900, 2903, 2927-2945, 2989-2990, 2993, 2995, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009-3010, 3013-3014, 3017, 3019-3020, 3023-3024, 3049-3067, 3111-3112, 3114, 3117, 3119, 3121-3122, 3125-3126, 3129-3130, 3133-3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3147, 3171-3189

Страницы источника и методы испытаний Table 9 – Typical RMS exciting power · Испытание одиночного листа (SST) после резки по ASTM A804

Примечания к условиям испытаний (на английском) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

Страница PDF 12 · Строки данных 560-561, 563, 565, 568, 570, 572, 574, 576-577, 579, 581, 584, 586, 588, 590-591, 594, 596, 681, 684-685, 688-689, 691, 693, 695, 698, 700, 702-703, 706-707, 709, 711, 714, 716, 718, 804, 806-807, 809, 812, 814, 816-817, 820-821, 824-825, 827, 830-831, 834, 836-837, 839, 2866, 2869, 2871-2872, 2875, 2877-2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2893-2894, 2897-2898, 2901-2902, 2988, 2991-2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3011-3012, 3015-3016, 3018, 3021-3022, 3025, 3110, 3113, 3115-3116, 3118, 3120, 3123-3124, 3127-3128, 3131-3132, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145-3146

Страницы источника и методы испытаний Table 10, lower panel – RMS exciting power · Аппарат Эпштейна по ASTM A343

Примечания к условиям испытаний (на английском) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

Страница PDF 3 · Строки данных 4867, 4869, 4871, 4873, 4875, 4877

Страницы источника и методы испытаний Table 1 – Guaranteed core loss · Для магнитной индукции метод не указан

Примечания к условиям испытаний (на английском) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

Страница PDF 3 · Строки данных 4868, 4870, 4872, 4874, 4876, 4878

Страницы источника и методы испытаний Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · Для магнитной индукции метод не указан

Примечания к условиям испытаний (на английском) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels

Редакция July 2025 (printed, back cover) Официальный документ

Страница PDF 4 · Строки данных 495-509, 511, 513, 515-516, 1538-1552, 1554, 1557-1574, 1576, 1578, 1580-1581, 2802-2815, 2817-2818, 2821-2823, 3846-3859, 3861-3862, 3865-3881, 3883-3884, 3887-3889

Страницы источника и методы испытаний Table 4 – Typical core loss · Испытание одиночного листа (SST) после резки по ASTM A804

Примечания к условиям испытаний (на английском) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

Страница PDF 3 · Строки данных 510, 514, 1553, 1556, 1575, 1579, 2816, 2820, 3860, 3864, 3882, 3886, 4866, 4896, 4898

Страницы источника и методы испытаний Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · Испытание одиночного листа (SST) после резки по ASTM A804

Примечания к условиям испытаний (на английском) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Страница PDF 2 · Строки данных 512, 1555, 1577, 2819, 3863, 3885, 4865, 4895, 4897

Страницы источника и методы испытаний Table 1 – Guaranteed core loss · Испытание одиночного листа (SST) после резки по ASTM A804

Примечания к условиям испытаний (на английском) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Независимая сводка данных

Составлено Chenfan Electric по опубликованным данным производителей. Издание с производителями не согласовывалось. Приёмка проводится по спецификациям производителя и письменным условиям заказа. Типичные и справочные значения

предназначены для оценки.
Данные по стальной ленте приведены для инженерной оценки. Потери в готовом сердечнике проверяются отдельно.
Редакция 2026-11-14.2