POSCO

Справочник по маркам производителя

Сводка данных

Технические листы по маркам	22
Опубликованные значения	176
Частота испытаний по данным источника	50 Hz / 60 Hz
Опубликованный диапазон магнитной индукции B или поляризации J	1.5-1.7 T
Точки измерения магнитной индукции B или поляризации J	2

Характеристики при 50 Гц

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
1	**23PH085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Типичное значение
2	**23PH085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
3	**23PH085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
4	**23PH090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Типичное значение
5	**23PH090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
6	**23PH090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Типичное значение
7	**23PH095** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Типичное значение
8	**23PH095** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
9	**23PH095** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Типичное значение
10	**23PHD080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Типичное значение
11	**23PHD080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
12	**23PHD080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Типичное значение
13	**23PHD085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	Типичное значение
14	**23PHD085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
15	**23PHD085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Типичное значение
16	**23PHD090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Типичное значение
17	**23PHD090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение
18	**23PHD090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
19	**23PHE080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Типичное значение
20	**23PHE080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Гарантированное максимальное значение
21	**23PHE080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Типичное значение
22	**23PHE085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Типичное значение
23	**23PHE085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
24	**23PHE085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Типичное значение
25	**27PG130** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Типичное значение
26	**27PG130** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
27	**27PG130** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Типичное значение
28	**27PH095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Типичное значение
29	**27PH095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
30	**27PH095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Типичное значение
31	**27PH100** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Типичное значение
32	**27PH100** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
33	**27PH100** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Типичное значение
34	**27PHD085** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Типичное значение
35	**27PHD085** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Гарантированное максимальное значение
36	**27PHD085** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Типичное значение
37	**27PHD090** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Типичное значение
38	**27PHD090** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
39	**27PHD090** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Типичное значение
40	**27PHD095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Типичное значение
41	**27PHD095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
42	**27PHD095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Типичное значение
43	**30PG120** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
44	**30PG120** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Гарантированное максимальное значение
45	**30PG120** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Типичное значение
46	**30PG130** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.87** W/kg	Типичное значение
47	**30PG130** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
48	**30PG130** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Типичное значение
49	**30PH100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Типичное значение
50	**30PH100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
51	**30PH100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Типичное значение
52	**30PH105** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Типичное значение
53	**30PH105** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Гарантированное максимальное значение
54	**30PH105** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Типичное значение
55	**30PHD095** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Типичное значение
56	**30PHD095** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Гарантированное максимальное значение
57	**30PHD095** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Типичное значение
58	**30PHD100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Типичное значение
59	**30PHD100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Гарантированное максимальное значение
60	**30PHD100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Типичное значение
61	**35PG145** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Типичное значение
62	**35PG145** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
63	**35PG145** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Типичное значение
64	**35PG155** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Типичное значение
65	**35PG155** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Гарантированное максимальное значение
66	**35PG155** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Типичное значение

Характеристики при 60 Гц

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
67	**23PH085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Типичное значение
68	**23PH085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Гарантированное максимальное значение
69	**23PH085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Типичное значение
70	**23PH090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Типичное значение
71	**23PH090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Гарантированное максимальное значение
72	**23PH090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Типичное значение
73	**23PH095** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Типичное значение
74	**23PH095** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Гарантированное максимальное значение
75	**23PH095** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Типичное значение
76	**23PHD080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Типичное значение
77	**23PHD080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Гарантированное максимальное значение
78	**23PHD080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Типичное значение
79	**23PHD085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Типичное значение
80	**23PHD085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Гарантированное максимальное значение
81	**23PHD085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Типичное значение
82	**23PHD090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Типичное значение
83	**23PHD090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Гарантированное максимальное значение
84	**23PHD090** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
85	**23PHE080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Типичное значение
86	**23PHE080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Гарантированное максимальное значение
87	**23PHE080** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Типичное значение
88	**23PHE085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Типичное значение
89	**23PHE085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Гарантированное максимальное значение
90	**23PHE085** POSCO	0.23	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Типичное значение
91	**27PG130** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Типичное значение
92	**27PG130** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.67** W/kg	Гарантированное максимальное значение
93	**27PG130** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Типичное значение
94	**27PH095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Типичное значение
95	**27PH095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
96	**27PH095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Типичное значение
97	**27PH100** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Типичное значение
98	**27PH100** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Гарантированное максимальное значение
99	**27PH100** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Типичное значение
100	**27PHD085** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Типичное значение
101	**27PHD085** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Гарантированное максимальное значение
102	**27PHD085** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Типичное значение
103	**27PHD090** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Типичное значение
104	**27PHD090** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Гарантированное максимальное значение
105	**27PHD090** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Типичное значение
106	**27PHD095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Типичное значение
107	**27PHD095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Гарантированное максимальное значение
108	**27PHD095** POSCO	0.27	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
109	**30PG120** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Типичное значение
110	**30PG120** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.63** W/kg	Гарантированное максимальное значение
111	**30PG120** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** W/kg	Типичное значение
112	**30PG130** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Типичное значение
113	**30PG130** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.73** W/kg	Гарантированное максимальное значение
114	**30PG130** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Типичное значение
115	**30PH100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Типичное значение
116	**30PH100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Гарантированное максимальное значение
117	**30PH100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Типичное значение
118	**30PH105** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Типичное значение
119	**30PH105** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Гарантированное максимальное значение
120	**30PH105** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Типичное значение
121	**30PHD095** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Типичное значение
122	**30PHD095** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Гарантированное максимальное значение
123	**30PHD095** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Типичное значение
124	**30PHD100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Типичное значение
125	**30PHD100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** W/kg	Гарантированное максимальное значение
126	**30PHD100** POSCO	0.3	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Типичное значение
127	**35PG145** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Типичное значение
128	**35PG145** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.03** W/kg	Гарантированное максимальное значение
129	**35PG145** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.80** W/kg	Типичное значение
130	**35PG155** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Типичное значение
131	**35PG155** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.07** W/kg	Гарантированное максимальное значение
132	**35PG155** POSCO	0.35	Удельные магнитные потери	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.89** W/kg	Типичное значение

Прочие характеристики

Частота отдельно не указана

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
133	**23PH085** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
134	**23PH085** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
135	**23PH090** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
136	**23PH090** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
137	**23PH095** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
138	**23PH095** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
139	**23PHD080** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
140	**23PHD080** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
141	**23PHD085** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
142	**23PHD085** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
143	**23PHD090** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
144	**23PHD090** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
145	**23PHE080** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
146	**23PHE080** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
147	**23PHE085** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.87** T	Гарантированное минимальное значение
148	**23PHE085** POSCO	0.23	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.89** T	Типичное значение
149	**27PG130** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
150	**27PG130** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.84** T	Типичное значение
151	**27PH095** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
152	**27PH095** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
153	**27PH100** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
154	**27PH100** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение

Номер	Производитель / марка	Толщина mm	Характеристика	Условия измерения	Значение	Тип значения
155	**27PHD085** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
156	**27PHD085** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
157	**27PHD090** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
158	**27PHD090** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
159	**27PHD095** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
160	**27PHD095** POSCO	0.27	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
161	**30PG120** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
162	**30PG120** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.85** T	Типичное значение
163	**30PG130** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
164	**30PG130** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.84** T	Типичное значение
165	**30PH100** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
166	**30PH100** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
167	**30PH105** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
168	**30PH105** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.90** T	Типичное значение
169	**30PHD095** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
170	**30PHD095** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
171	**30PHD100** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.88** T	Гарантированное минимальное значение
172	**30PHD100** POSCO	0.3	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.91** T	Типичное значение
173	**35PG145** POSCO	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
174	**35PG145** POSCO	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.84** T	Типичное значение
175	**35PG155** POSCO	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.80** T	Гарантированное минимальное значение
176	**35PG155** POSCO	0.35	Магнитная индукция	H = 800 A/m	**1.83** T	Типичное значение

Документы производителей и условия испытаний

Номера таблиц и строк помогают найти исходные условия испытаний.

POSCO

Electrical Steel: Grain-Oriented (English GO Catalog)

Редакция 2022 catalog; no additional revision stated Официальный документ

Страница PDF 7 · Строки данных 1, 3-4, 6-7, 9, 28, 30-31, 33, 49, 51-52, 54, 67, 69-70, 72-73, 75, 94, 96-97, 99, 115, 117-118, 120, 134, 136, 138, 152, 154, 166, 168

Страницы источника и методы испытаний PH-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

Страница PDF 7 · Строки данных 2, 5, 8, 29, 32, 50, 53, 68, 71, 74, 95, 98, 116, 119, 133, 135, 137, 151, 153, 165, 167

Страницы источника и методы испытаний PH-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Страница PDF 8 · Строки данных 10, 12-13, 15-16, 18, 34, 36-37, 39-40, 42, 55, 57-58, 60, 76, 78-79, 81-82, 84, 100, 102-103, 105-106, 108, 121, 123-124, 126, 140, 142, 144, 156, 158, 160, 170, 172

Страницы источника и методы испытаний PHD-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

Страница PDF 8 · Строки данных 11, 14, 17, 35, 38, 41, 56, 59, 77, 80, 83, 101, 104, 107, 122, 125, 139, 141, 143, 155, 157, 159, 169, 171

Страницы источника и методы испытаний PHD-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

Страница PDF 9 · Строки данных 19, 21-22, 24, 85, 87-88, 90, 146, 148

Страницы источника и методы испытаний PHE-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

Страница PDF 9 · Строки данных 20, 23, 86, 89, 145, 147

Страницы источника и методы испытаний PHE-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Страница PDF 6 · Строки данных 25, 27, 43, 45-46, 48, 61, 63-64, 66, 91, 93, 109, 111-112, 114, 127, 129-130, 132, 150, 162, 164, 174, 176

Страницы источника и методы испытаний PG-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

Страница PDF 6 · Строки данных 26, 44, 47, 62, 65, 92, 110, 113, 128, 131, 149, 161, 163, 173, 175

Страницы источника и методы испытаний PG-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · См. условия испытаний в источнике

Примечания к условиям испытаний (на английском) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Независимая сводка данных

Составлено Chenfan Electric по опубликованным данным производителей.
Приёмка проводится по спецификациям производителя и письменным условиям заказа. Типичные и справочные значения предназначены для оценки.
Данные по стальной ленте приведены для инженерной оценки. Потери в готовом сердечнике проверяются отдельно.
Редакция 2026-11-14.2