ข้อมูล CRGO ที่ 60 Hz

ข้อมูลทางเทคนิค CRGO

สรุปข้อมูลในรายงาน

เอกสารข้อมูลเกรด	442
ค่าที่เผยแพร่	2153
ความถี่ที่มีข้อมูลเผยแพร่	60 Hz
ช่วงความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่เผยแพร่	0.1-1.9 T
จำนวนระดับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	19

สมรรถนะที่ 60 Hz

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1	**H100-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2	**H100-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3	**H105-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.38** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4	**H110-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
5	**H110-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.46** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
6	**H120-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
7	**L080-23** Aperam	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
8	**L085-23** Aperam	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
9	**L085-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
10	**L090-23** Aperam	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
11	**L090-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
12	**L095-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
13	**L100-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
14	**R120-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
15	**R130-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.68** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
16	**R130-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.71** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
17	**R140-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
18	**18QG080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
19	**18QG080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
20	**18QG085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
21	**18QG085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
22	**18QG095** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
23	**18QG095** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
24	**18RK065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
25	**18RK065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
26	**18RK070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
27	**18RK070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
28	**18RK075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
29	**18RK075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
30	**18RK085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
31	**18RK085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
32	**20QG080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
33	**20QG080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
34	**20QG085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
35	**20QG085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
36	**20QG095** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
37	**20QG095** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
38	**20RK070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
39	**20RK070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
40	**20RK075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
41	**20RK075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
42	**20RK085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
43	**20RK085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
44	**23Q110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
45	**23Q110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
46	**23QG085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
47	**23QG085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
48	**23QG090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
49	**23QG090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
50	**23QG095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
51	**23QG095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
52	**23QG100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
53	**23QG100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
54	**23RK075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
55	**23RK075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
56	**23RK080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
57	**23RK080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
58	**23RK085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
59	**23RK085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
60	**23RK090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
61	**23RK090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
62	**23RK100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
63	**23RK100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
64	**27Q120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
65	**27Q120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	ค่าทั่วไป
66	**27QG090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
67	**27QG090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
68	**27QG095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
69	**27QG095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
70	**27QG100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
71	**27QG100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
72	**27QG120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
73	**27QG120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	ค่าทั่วไป
74	**27RK085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
75	**27RK085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
76	**27RK090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
77	**27RK090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
78	**27RK095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
79	**27RK095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
80	**27RK100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
81	**27RK100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
82	**30Q120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
83	**30Q120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	ค่าทั่วไป
84	**30Q130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
85	**30Q130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	ค่าทั่วไป
86	**30QG100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
87	**30QG100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
88	**30QG105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
89	**30QG105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	ค่าทั่วไป
90	**30QG120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
91	**30QG120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	ค่าทั่วไป
92	**30RK095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
93	**30RK095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
94	**30RK100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
95	**30RK100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
96	**30RK105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
97	**30RK105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าทั่วไป
98	**35Q145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
99	**35Q145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	ค่าทั่วไป
100	**35Q155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
101	**35Q155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	ค่าทั่วไป
102	**35QG135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
103	**35QG135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	ค่าทั่วไป
104	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
105	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
106	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
107	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
108	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
109	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
110	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
111	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
112	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
113	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
114	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
115	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
116	**B18P085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
117	**B18P085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
118	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
119	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	ค่าทั่วไป
120	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
121	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
122	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
123	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าทั่วไป
124	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
125	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
126	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
127	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
128	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
129	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
130	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
131	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าทั่วไป
132	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
133	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
134	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
135	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
136	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
137	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
138	**B20HS075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
139	**B20HS075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
140	**B20HS080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
141	**B20HS080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
142	**B20HS085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
143	**B20HS085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
144	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
145	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
146	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
147	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
148	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
149	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
150	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
151	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
152	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
153	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
154	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
155	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
156	**B20PD080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
157	**B20PD080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
158	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
159	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
160	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
161	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
162	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
163	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
164	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
165	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
166	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
167	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
168	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
169	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
170	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
171	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
172	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
173	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
174	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
175	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
176	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
177	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
178	**B20R085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
179	**B20R085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
180	**B20RD065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
181	**B20RD065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
182	**B20RD070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
183	**B20RD070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
184	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
185	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
186	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
187	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
188	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
189	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
190	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
191	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
192	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
193	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
194	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
195	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
196	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
197	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
198	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
199	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
200	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
201	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
202	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
203	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
204	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
205	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
206	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
207	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
208	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
209	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
210	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
211	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
212	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
213	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
214	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
215	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
216	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
217	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
218	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
219	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
220	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
221	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
222	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
223	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
224	**B23PD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
225	**B23PD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
226	**B23PD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
227	**B23PD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
228	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
229	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
230	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
231	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
232	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
233	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
234	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
235	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
236	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
237	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
238	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
239	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
240	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
241	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
242	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
243	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
244	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
245	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
246	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
247	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
248	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
249	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
250	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
251	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
252	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
253	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
254	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
255	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
256	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
257	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
258	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
259	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
260	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
261	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
262	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
263	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
264	**B23RD070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
265	**B23RD070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
266	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
267	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
268	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
269	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
270	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
271	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
272	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
273	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
274	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
275	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
276	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
277	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
278	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
279	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
280	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
281	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
282	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
283	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
284	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
285	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
286	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
287	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
288	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
289	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
290	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
291	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
292	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
293	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
294	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
295	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
296	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
297	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
298	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
299	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
300	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
301	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
302	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
303	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
304	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
305	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
306	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
307	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
308	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
309	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
310	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
311	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
312	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
313	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
314	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
315	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
316	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
317	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	ค่าทั่วไป
318	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
319	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
320	**B27P120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
321	**B27P120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
322	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
323	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
324	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
325	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
326	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
327	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
328	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
329	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
330	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
331	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
332	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
333	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
334	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
335	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
336	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
337	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
338	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
339	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าทั่วไป
340	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
341	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
342	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
343	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
344	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
345	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
346	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
347	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
348	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
349	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
350	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
351	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
352	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
353	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าทั่วไป
354	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
355	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	ค่าทั่วไป
356	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
357	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
358	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
359	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	ค่าทั่วไป
360	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
361	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
362	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
363	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
364	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
365	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
366	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
367	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
368	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
369	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
370	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
371	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
372	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
373	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
374	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
375	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
376	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
377	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
378	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
379	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
380	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
381	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
382	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
383	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	ค่าทั่วไป
384	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
385	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
386	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
387	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
388	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
389	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
390	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
391	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	ค่าทั่วไป
392	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
393	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
394	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
395	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
396	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
397	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
398	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
399	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
400	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
401	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
402	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
403	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
404	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
405	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
406	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
407	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
408	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
409	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
410	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
411	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
412	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
413	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
414	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
415	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
416	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
417	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
418	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
419	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	ค่าทั่วไป
420	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
421	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
422	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
423	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
424	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
425	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	ค่าทั่วไป
426	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
427	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
428	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
429	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	ค่าทั่วไป
430	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
431	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
432	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
433	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	ค่าทั่วไป
434	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
435	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
436	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
437	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	ค่าทั่วไป
438	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
439	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
440	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
441	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	ค่าทั่วไป
442	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
443	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
444	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
445	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	ค่าทั่วไป
446	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	ค่าทั่วไป
447	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01276** W/kg	ค่าทั่วไป
448	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0276** W/kg	ค่าทั่วไป
449	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0482** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
450	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0745** W/kg	ค่าทั่วไป
451	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1060** W/kg	ค่าทั่วไป
452	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1437** W/kg	ค่าทั่วไป
453	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1873** W/kg	ค่าทั่วไป
454	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2368** W/kg	ค่าทั่วไป
455	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.293** W/kg	ค่าทั่วไป
456	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.355** W/kg	ค่าทั่วไป
457	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.422** W/kg	ค่าทั่วไป
458	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.496** W/kg	ค่าทั่วไป
459	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.577** W/kg	ค่าทั่วไป
460	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	ค่าทั่วไป
461	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.650** W/kg	ค่าทั่วไป
462	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.764** W/kg	ค่าทั่วไป
463	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
464	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
465	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.897** W/kg	ค่าทั่วไป
466	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.090** W/kg	ค่าทั่วไป
467	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.512** W/kg	ค่าทั่วไป
468	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00419** W/kg	ค่าทั่วไป
469	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00464** W/kg	ค่าทั่วไป
470	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01587** W/kg	ค่าทั่วไป
471	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	ค่าทั่วไป
472	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0365** W/kg	ค่าทั่วไป
473	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0349** W/kg	ค่าทั่วไป
474	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0633** W/kg	ค่าทั่วไป
475	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0609** W/kg	ค่าทั่วไป
476	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0934** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
477	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0969** W/kg	ค่าทั่วไป
478	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1368** W/kg	ค่าทั่วไป
479	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1321** W/kg	ค่าทั่วไป
480	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1770** W/kg	ค่าทั่วไป
481	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1831** W/kg	ค่าทั่วไป
482	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.228** W/kg	ค่าทั่วไป
483	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.236** W/kg	ค่าทั่วไป
484	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.286** W/kg	ค่าทั่วไป
485	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.296** W/kg	ค่าทั่วไป
486	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.351** W/kg	ค่าทั่วไป
487	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.363** W/kg	ค่าทั่วไป
488	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.438** W/kg	ค่าทั่วไป
489	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.423** W/kg	ค่าทั่วไป
490	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.503** W/kg	ค่าทั่วไป
491	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.520** W/kg	ค่าทั่วไป
492	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.611** W/kg	ค่าทั่วไป
493	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.591** W/kg	ค่าทั่วไป
494	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.687** W/kg	ค่าทั่วไป
495	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.711** W/kg	ค่าทั่วไป
496	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
497	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.822** W/kg	ค่าทั่วไป
498	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.796** W/kg	ค่าทั่วไป
499	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
500	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.916** W/kg	ค่าทั่วไป
501	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.952** W/kg	ค่าทั่วไป
502	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
503	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
504	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.080** W/kg	ค่าทั่วไป
505	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.116** W/kg	ค่าทั่วไป
506	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.348** W/kg	ค่าทั่วไป
507	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.383** W/kg	ค่าทั่วไป
508	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.92** W/kg	ค่าทั่วไป
509	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.98** W/kg	ค่าทั่วไป
510	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00785** VA/kg	ค่าทั่วไป
511	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00844** VA/kg	ค่าทั่วไป
512	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0290** VA/kg	ค่าทั่วไป
513	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0275** VA/kg	ค่าทั่วไป
514	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0595** VA/kg	ค่าทั่วไป
515	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0575** VA/kg	ค่าทั่วไป
516	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0957** VA/kg	ค่าทั่วไป
517	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0976** VA/kg	ค่าทั่วไป
518	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1420** VA/kg	ค่าทั่วไป
519	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1406** VA/kg	ค่าทั่วไป
520	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1921** VA/kg	ค่าทั่วไป
521	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1917** VA/kg	ค่าทั่วไป
522	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.249** VA/kg	ค่าทั่วไป
523	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.248** VA/kg	ค่าทั่วไป
524	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.311** VA/kg	ค่าทั่วไป
525	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.309** VA/kg	ค่าทั่วไป
526	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.380** VA/kg	ค่าทั่วไป
527	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	ค่าทั่วไป
528	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.455** VA/kg	ค่าทั่วไป
529	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.451** VA/kg	ค่าทั่วไป
530	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.537** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
531	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.531** VA/kg	ค่าทั่วไป
532	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.628** VA/kg	ค่าทั่วไป
533	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.621** VA/kg	ค่าทั่วไป
534	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** VA/kg	ค่าทั่วไป
535	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.725** VA/kg	ค่าทั่วไป
536	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.840** VA/kg	ค่าทั่วไป
537	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.853** VA/kg	ค่าทั่วไป
538	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.005** VA/kg	ค่าทั่วไป
539	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.996** VA/kg	ค่าทั่วไป
540	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.168** VA/kg	ค่าทั่วไป
541	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.209** VA/kg	ค่าทั่วไป
542	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.576** VA/kg	ค่าทั่วไป
543	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.581** VA/kg	ค่าทั่วไป
544	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.82** VA/kg	ค่าทั่วไป
545	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.69** VA/kg	ค่าทั่วไป
546	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.43** VA/kg	ค่าทั่วไป
547	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.70** VA/kg	ค่าทั่วไป
548	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00385** W/kg	ค่าทั่วไป
549	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01451** W/kg	ค่าทั่วไป
550	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	ค่าทั่วไป
551	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0554** W/kg	ค่าทั่วไป
552	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0852** W/kg	ค่าทั่วไป
553	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1210** W/kg	ค่าทั่วไป
554	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1628** W/kg	ค่าทั่วไป
555	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.211** W/kg	ค่าทั่วไป
556	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.265** W/kg	ค่าทั่วไป
557	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.325** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
558	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.394** W/kg	ค่าทั่วไป
559	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.470** W/kg	ค่าทั่วไป
560	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.555** W/kg	ค่าทั่วไป
561	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.648** W/kg	ค่าทั่วไป
562	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
563	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
564	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	ค่าทั่วไป
565	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.867** W/kg	ค่าทั่วไป
566	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
567	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
568	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.017** W/kg	ค่าทั่วไป
569	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.264** W/kg	ค่าทั่วไป
570	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.766** W/kg	ค่าทั่วไป
571	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00717** VA/kg	ค่าทั่วไป
572	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0250** VA/kg	ค่าทั่วไป
573	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0523** VA/kg	ค่าทั่วไป
574	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0873** VA/kg	ค่าทั่วไป
575	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1293** VA/kg	ค่าทั่วไป
576	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1776** VA/kg	ค่าทั่วไป
577	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.233** VA/kg	ค่าทั่วไป
578	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** VA/kg	ค่าทั่วไป
579	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.367** VA/kg	ค่าทั่วไป
580	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** VA/kg	ค่าทั่วไป
581	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.551** VA/kg	ค่าทั่วไป
582	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.671** VA/kg	ค่าทั่วไป
583	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.819** VA/kg	ค่าทั่วไป
584	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.000** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
585	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.225** VA/kg	ค่าทั่วไป
586	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.524** VA/kg	ค่าทั่วไป
587	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.04** VA/kg	ค่าทั่วไป
588	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.48** VA/kg	ค่าทั่วไป
589	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.19** VA/kg	ค่าทั่วไป
590	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** W/kg	ค่าทั่วไป
591	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00514** W/kg	ค่าทั่วไป
592	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01873** W/kg	ค่าทั่วไป
593	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01938** W/kg	ค่าทั่วไป
594	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0414** W/kg	ค่าทั่วไป
595	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0426** W/kg	ค่าทั่วไป
596	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0723** W/kg	ค่าทั่วไป
597	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0739** W/kg	ค่าทั่วไป
598	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1105** W/kg	ค่าทั่วไป
599	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1129** W/kg	ค่าทั่วไป
600	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1589** W/kg	ค่าทั่วไป
601	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1558** W/kg	ค่าทั่วไป
602	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.212** W/kg	ค่าทั่วไป
603	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.208** W/kg	ค่าทั่วไป
604	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.272** W/kg	ค่าทั่วไป
605	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.267** W/kg	ค่าทั่วไป
606	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.341** W/kg	ค่าทั่วไป
607	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.334** W/kg	ค่าทั่วไป
608	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.417** W/kg	ค่าทั่วไป
609	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.409** W/kg	ค่าทั่วไป
610	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.502** W/kg	ค่าทั่วไป
611	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.492** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
612	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.595** W/kg	ค่าทั่วไป
613	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.584** W/kg	ค่าทั่วไป
614	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.686** W/kg	ค่าทั่วไป
615	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.698** W/kg	ค่าทั่วไป
616	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.811** W/kg	ค่าทั่วไป
617	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.798** W/kg	ค่าทั่วไป
618	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
619	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	ค่าทั่วไป
620	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
621	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.924** W/kg	ค่าทั่วไป
622	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.080** W/kg	ค่าทั่วไป
623	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.064** W/kg	ค่าทั่วไป
624	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
625	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.250** W/kg	ค่าทั่วไป
626	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
627	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.258** W/kg	ค่าทั่วไป
628	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.523** W/kg	ค่าทั่วไป
629	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.534** W/kg	ค่าทั่วไป
630	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.09** W/kg	ค่าทั่วไป
631	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.11** W/kg	ค่าทั่วไป
632	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00853** VA/kg	ค่าทั่วไป
633	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00912** VA/kg	ค่าทั่วไป
634	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0319** VA/kg	ค่าทั่วไป
635	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0307** VA/kg	ค่าทั่วไป
636	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0645** VA/kg	ค่าทั่วไป
637	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0657** VA/kg	ค่าทั่วไป
638	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1071** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
639	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1079** VA/kg	ค่าทั่วไป
640	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1574** VA/kg	ค่าทั่วไป
641	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1569** VA/kg	ค่าทั่วไป
642	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.214** VA/kg	ค่าทั่วไป
643	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.212** VA/kg	ค่าทั่วไป
644	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.278** VA/kg	ค่าทั่วไป
645	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.273** VA/kg	ค่าทั่วไป
646	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.347** VA/kg	ค่าทั่วไป
647	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.341** VA/kg	ค่าทั่วไป
648	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.424** VA/kg	ค่าทั่วไป
649	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.414** VA/kg	ค่าทั่วไป
650	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.507** VA/kg	ค่าทั่วไป
651	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.495** VA/kg	ค่าทั่วไป
652	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.597** VA/kg	ค่าทั่วไป
653	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.583** VA/kg	ค่าทั่วไป
654	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.680** VA/kg	ค่าทั่วไป
655	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.697** VA/kg	ค่าทั่วไป
656	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.809** VA/kg	ค่าทั่วไป
657	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.791** VA/kg	ค่าทั่วไป
658	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.915** VA/kg	ค่าทั่วไป
659	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.937** VA/kg	ค่าทั่วไป
660	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.092** VA/kg	ค่าทั่วไป
661	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.069** VA/kg	ค่าทั่วไป
662	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.304** VA/kg	ค่าทั่วไป
663	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.268** VA/kg	ค่าทั่วไป
664	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.664** VA/kg	ค่าทั่วไป
665	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.665** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
666	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.58** VA/kg	ค่าทั่วไป
667	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.75** VA/kg	ค่าทั่วไป
668	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.02** VA/kg	ค่าทั่วไป
669	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**9.82** VA/kg	ค่าทั่วไป
670	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00441** W/kg	ค่าทั่วไป
671	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	ค่าทั่วไป
672	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0370** W/kg	ค่าทั่วไป
673	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0647** W/kg	ค่าทั่วไป
674	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0996** W/kg	ค่าทั่วไป
675	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1413** W/kg	ค่าทั่วไป
676	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1900** W/kg	ค่าทั่วไป
677	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.246** W/kg	ค่าทั่วไป
678	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.309** W/kg	ค่าทั่วไป
679	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.380** W/kg	ค่าทั่วไป
680	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.459** W/kg	ค่าทั่วไป
681	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.547** W/kg	ค่าทั่วไป
682	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.644** W/kg	ค่าทั่วไป
683	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.749** W/kg	ค่าทั่วไป
684	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
685	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.865** W/kg	ค่าทั่วไป
686	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
687	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.994** W/kg	ค่าทั่วไป
688	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
689	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
690	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.154** W/kg	ค่าทั่วไป
691	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.405** W/kg	ค่าทั่วไป
692	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.876** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
693	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00683** VA/kg	ค่าทั่วไป
694	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0244** VA/kg	ค่าทั่วไป
695	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0518** VA/kg	ค่าทั่วไป
696	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0874** VA/kg	ค่าทั่วไป
697	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1306** VA/kg	ค่าทั่วไป
698	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1808** VA/kg	ค่าทั่วไป
699	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.238** VA/kg	ค่าทั่วไป
700	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.303** VA/kg	ค่าทั่วไป
701	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	ค่าทั่วไป
702	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.463** VA/kg	ค่าทั่วไป
703	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.565** VA/kg	ค่าทั่วไป
704	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.685** VA/kg	ค่าทั่วไป
705	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.829** VA/kg	ค่าทั่วไป
706	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.999** VA/kg	ค่าทั่วไป
707	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.200** VA/kg	ค่าทั่วไป
708	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.453** VA/kg	ค่าทั่วไป
709	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.887** VA/kg	ค่าทั่วไป
710	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/kg	ค่าทั่วไป
711	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.15** VA/kg	ค่าทั่วไป
712	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00586** W/kg	ค่าทั่วไป
713	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00569** W/kg	ค่าทั่วไป
714	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0214** W/kg	ค่าทั่วไป
715	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0218** W/kg	ค่าทั่วไป
716	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0463** W/kg	ค่าทั่วไป
717	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** W/kg	ค่าทั่วไป
718	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0799** W/kg	ค่าทั่วไป
719	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0812** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
720	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1232** W/kg	ค่าทั่วไป
721	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1211** W/kg	ค่าทั่วไป
722	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1727** W/kg	ค่าทั่วไป
723	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1699** W/kg	ค่าทั่วไป
724	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.230** W/kg	ค่าทั่วไป
725	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.226** W/kg	ค่าทั่วไป
726	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.289** W/kg	ค่าทั่วไป
727	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** W/kg	ค่าทั่วไป
728	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.360** W/kg	ค่าทั่วไป
729	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.368** W/kg	ค่าทั่วไป
730	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.439** W/kg	ค่าทั่วไป
731	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** W/kg	ค่าทั่วไป
732	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.527** W/kg	ค่าทั่วไป
733	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.540** W/kg	ค่าทั่วไป
734	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.625** W/kg	ค่าทั่วไป
735	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.640** W/kg	ค่าทั่วไป
736	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.748** W/kg	ค่าทั่วไป
737	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** W/kg	ค่าทั่วไป
738	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.868** W/kg	ค่าทั่วไป
739	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.849** W/kg	ค่าทั่วไป
740	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
741	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.999** W/kg	ค่าทั่วไป
742	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.982** W/kg	ค่าทั่วไป
743	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
744	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.149** W/kg	ค่าทั่วไป
745	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.126** W/kg	ค่าทั่วไป
746	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
747	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.31** W/kg	ค่าทั่วไป
748	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.333** W/kg	ค่าทั่วไป
749	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.313** W/kg	ค่าทั่วไป
750	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.596** W/kg	ค่าทั่วไป
751	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.629** W/kg	ค่าทั่วไป
752	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.22** W/kg	ค่าทั่วไป
753	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.26** W/kg	ค่าทั่วไป
754	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00878** VA/kg	ค่าทั่วไป
755	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00946** VA/kg	ค่าทั่วไป
756	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0323** VA/kg	ค่าทั่วไป
757	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0311** VA/kg	ค่าทั่วไป
758	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0659** VA/kg	ค่าทั่วไป
759	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0647** VA/kg	ค่าทั่วไป
760	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1073** VA/kg	ค่าทั่วไป
761	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1083** VA/kg	ค่าทั่วไป
762	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1577** VA/kg	ค่าทั่วไป
763	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1584** VA/kg	ค่าทั่วไป
764	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	ค่าทั่วไป
765	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	ค่าทั่วไป
766	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.279** VA/kg	ค่าทั่วไป
767	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.280** VA/kg	ค่าทั่วไป
768	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.352** VA/kg	ค่าทั่วไป
769	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.350** VA/kg	ค่าทั่วไป
770	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.429** VA/kg	ค่าทั่วไป
771	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.431** VA/kg	ค่าทั่วไป
772	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.518** VA/kg	ค่าทั่วไป
773	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.515** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
774	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.609** VA/kg	ค่าทั่วไป
775	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.614** VA/kg	ค่าทั่วไป
776	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.720** VA/kg	ค่าทั่วไป
777	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.713** VA/kg	ค่าทั่วไป
778	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.830** VA/kg	ค่าทั่วไป
779	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.837** VA/kg	ค่าทั่วไป
780	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.960** VA/kg	ค่าทั่วไป
781	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.972** VA/kg	ค่าทั่วไป
782	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.120** VA/kg	ค่าทั่วไป
783	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.134** VA/kg	ค่าทั่วไป
784	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.331** VA/kg	ค่าทั่วไป
785	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.351** VA/kg	ค่าทั่วไป
786	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.683** VA/kg	ค่าทั่วไป
787	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.706** VA/kg	ค่าทั่วไป
788	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	ค่าทั่วไป
789	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	ค่าทั่วไป
790	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	ค่าทั่วไป
791	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	ค่าทั่วไป
792	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00487** W/kg	ค่าทั่วไป
793	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01871** W/kg	ค่าทั่วไป
794	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0413** W/kg	ค่าทั่วไป
795	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0720** W/kg	ค่าทั่วไป
796	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1103** W/kg	ค่าทั่วไป
797	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1559** W/kg	ค่าทั่วไป
798	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.209** W/kg	ค่าทั่วไป
799	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** W/kg	ค่าทั่วไป
800	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.337** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
801	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.413** W/kg	ค่าทั่วไป
802	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.498** W/kg	ค่าทั่วไป
803	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.592** W/kg	ค่าทั่วไป
804	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.696** W/kg	ค่าทั่วไป
805	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.809** W/kg	ค่าทั่วไป
806	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
807	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	ค่าทั่วไป
808	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
809	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.079** W/kg	ค่าทั่วไป
810	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
811	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
812	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.252** W/kg	ค่าทั่วไป
813	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.506** W/kg	ค่าทั่วไป
814	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.02** W/kg	ค่าทั่วไป
815	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00741** VA/kg	ค่าทั่วไป
816	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0268** VA/kg	ค่าทั่วไป
817	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0566** VA/kg	ค่าทั่วไป
818	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0952** VA/kg	ค่าทั่วไป
819	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1416** VA/kg	ค่าทั่วไป
820	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1954** VA/kg	ค่าทั่วไป
821	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.257** VA/kg	ค่าทั่วไป
822	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.326** VA/kg	ค่าทั่วไป
823	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.405** VA/kg	ค่าทั่วไป
824	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.498** VA/kg	ค่าทั่วไป
825	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.605** VA/kg	ค่าทั่วไป
826	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.730** VA/kg	ค่าทั่วไป
827	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.877** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
828	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.053** VA/kg	ค่าทั่วไป
829	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.271** VA/kg	ค่าทั่วไป
830	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.566** VA/kg	ค่าทั่วไป
831	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.05** VA/kg	ค่าทั่วไป
832	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.31** VA/kg	ค่าทั่วไป
833	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.25** VA/kg	ค่าทั่วไป
834	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00182** W/lb	ค่าทั่วไป
835	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00688** W/lb	ค่าทั่วไป
836	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	ค่าทั่วไป
837	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	ค่าทั่วไป
838	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0409** W/lb	ค่าทั่วไป
839	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0584** W/lb	ค่าทั่วไป
840	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0788** W/lb	ค่าทั่วไป
841	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	ค่าทั่วไป
842	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	ค่าทั่วไป
843	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.158** W/lb	ค่าทั่วไป
844	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.191** W/lb	ค่าทั่วไป
845	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** W/lb	ค่าทั่วไป
846	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.269** W/lb	ค่าทั่วไป
847	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.317** W/lb	ค่าทั่วไป
848	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
849	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	ค่าทั่วไป
850	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	ค่าทั่วไป
851	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.451** W/lb	ค่าทั่วไป
852	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.609** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
853	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	ค่าทั่วไป
854	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
855	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	ค่าทั่วไป
856	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.00** W/lb	ค่าทั่วไป
857	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** VA/lb	ค่าทั่วไป
858	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0164** VA/lb	ค่าทั่วไป
859	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0330** VA/lb	ค่าทั่วไป
860	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** VA/lb	ค่าทั่วไป
861	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0765** VA/lb	ค่าทั่วไป
862	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.102** VA/lb	ค่าทั่วไป
863	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	ค่าทั่วไป
864	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	ค่าทั่วไป
865	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.196** VA/lb	ค่าทั่วไป
866	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.234** VA/lb	ค่าทั่วไป
867	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.277** VA/lb	ค่าทั่วไป
868	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.328** VA/lb	ค่าทั่วไป
869	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.390** VA/lb	ค่าทั่วไป
870	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.474** VA/lb	ค่าทั่วไป
871	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** VA/lb	ค่าทั่วไป
872	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.853** VA/lb	ค่าทั่วไป
873	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** VA/lb	ค่าทั่วไป
874	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.17** VA/lb	ค่าทั่วไป
875	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.3** VA/lb	ค่าทั่วไป
876	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00193** W/lb	ค่าทั่วไป
877	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00716** W/lb	ค่าทั่วไป
878	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0156** W/lb	ค่าทั่วไป
879	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0269** W/lb	ค่าทั่วไป
880	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0412** W/lb	ค่าทั่วไป
881	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0585** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
882	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0789** W/lb	ค่าทั่วไป
883	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	ค่าทั่วไป
884	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	ค่าทั่วไป
885	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.159** W/lb	ค่าทั่วไป
886	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.192** W/lb	ค่าทั่วไป
887	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.230** W/lb	ค่าทั่วไป
888	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.271** W/lb	ค่าทั่วไป
889	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.320** W/lb	ค่าทั่วไป
890	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
891	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	ค่าทั่วไป
892	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	ค่าทั่วไป
893	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.459** W/lb	ค่าทั่วไป
894	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.620** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
895	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	ค่าทั่วไป
896	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	ค่าทั่วไป
897	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.807** W/lb	ค่าทั่วไป
898	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.06** W/lb	ค่าทั่วไป
899	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00426** VA/lb	ค่าทั่วไป
900	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0142** VA/lb	ค่าทั่วไป
901	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	ค่าทั่วไป
902	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	ค่าทั่วไป
903	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0655** VA/lb	ค่าทั่วไป
904	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0879** VA/lb	ค่าทั่วไป
905	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** VA/lb	ค่าทั่วไป
906	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.140** VA/lb	ค่าทั่วไป
907	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.171** VA/lb	ค่าทั่วไป
908	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.205** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
909	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.243** VA/lb	ค่าทั่วไป
910	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	ค่าทั่วไป
911	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	ค่าทั่วไป
912	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.416** VA/lb	ค่าทั่วไป
913	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.531** VA/lb	ค่าทั่วไป
914	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.749** VA/lb	ค่าทั่วไป
915	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** VA/lb	ค่าทั่วไป
916	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.66** VA/lb	ค่าทั่วไป
917	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.5** VA/lb	ค่าทั่วไป
918	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00192** W/lb	ค่าทั่วไป
919	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00201** W/lb	ค่าทั่วไป
920	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00742** W/lb	ค่าทั่วไป
921	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00762** W/lb	ค่าทั่วไป
922	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0167** W/lb	ค่าทั่วไป
923	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0163** W/lb	ค่าทั่วไป
924	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0291** W/lb	ค่าทั่วไป
925	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	ค่าทั่วไป
926	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0447** W/lb	ค่าทั่วไป
927	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0438** W/lb	ค่าทั่วไป
928	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	ค่าทั่วไป
929	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0636** W/lb	ค่าทั่วไป
930	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0858** W/lb	ค่าทั่วไป
931	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0834** W/lb	ค่าทั่วไป
932	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	ค่าทั่วไป
933	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.111** W/lb	ค่าทั่วไป
934	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.140** W/lb	ค่าทั่วไป
935	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
936	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.172** W/lb	ค่าทั่วไป
937	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	ค่าทั่วไป
938	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	ค่าทั่วไป
939	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.207** W/lb	ค่าทั่วไป
940	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.246** W/lb	ค่าทั่วไป
941	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	ค่าทั่วไป
942	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	ค่าทั่วไป
943	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.291** W/lb	ค่าทั่วไป
944	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.341** W/lb	ค่าทั่วไป
945	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	ค่าทั่วไป
946	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.445** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
947	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	ค่าทั่วไป
948	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.394** W/lb	ค่าทั่วไป
949	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.402** W/lb	ค่าทั่วไป
950	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.467** W/lb	ค่าทั่วไป
951	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.481** W/lb	ค่าทั่วไป
952	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.700** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
953	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.581** W/lb	ค่าทั่วไป
954	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.585** W/lb	ค่าทั่วไป
955	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.598** W/lb	ค่าทั่วไป
956	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.773** W/lb	ค่าทั่วไป
957	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.801** W/lb	ค่าทั่วไป
958	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.03** W/lb	ค่าทั่วไป
959	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.999** W/lb	ค่าทั่วไป
960	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00504** VA/lb	ค่าทั่วไป
961	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00560** VA/lb	ค่าทั่วไป
962	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0186** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
963	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	ค่าทั่วไป
964	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0369** VA/lb	ค่าทั่วไป
965	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** VA/lb	ค่าทั่วไป
966	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0592** VA/lb	ค่าทั่วไป
967	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0555** VA/lb	ค่าทั่วไป
968	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0799** VA/lb	ค่าทั่วไป
969	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0846** VA/lb	ค่าทั่วไป
970	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.107** VA/lb	ค่าทั่วไป
971	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	ค่าทั่วไป
972	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.144** VA/lb	ค่าทั่วไป
973	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.137** VA/lb	ค่าทั่วไป
974	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** VA/lb	ค่าทั่วไป
975	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.179** VA/lb	ค่าทั่วไป
976	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** VA/lb	ค่าทั่วไป
977	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	ค่าทั่วไป
978	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.246** VA/lb	ค่าทั่วไป
979	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.259** VA/lb	ค่าทั่วไป
980	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.306** VA/lb	ค่าทั่วไป
981	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.291** VA/lb	ค่าทั่วไป
982	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.360** VA/lb	ค่าทั่วไป
983	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.343** VA/lb	ค่าทั่วไป
984	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.406** VA/lb	ค่าทั่วไป
985	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.429** VA/lb	ค่าทั่วไป
986	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.489** VA/lb	ค่าทั่วไป
987	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.511** VA/lb	ค่าทั่วไป
988	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.645** VA/lb	ค่าทั่วไป
989	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.612** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
990	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.839** VA/lb	ค่าทั่วไป
991	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	ค่าทั่วไป
992	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	ค่าทั่วไป
993	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** VA/lb	ค่าทั่วไป
994	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.84** VA/lb	ค่าทั่วไป
995	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.90** VA/lb	ค่าทั่วไป
996	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.7** VA/lb	ค่าทั่วไป
997	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	ค่าทั่วไป
998	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00202** W/lb	ค่าทั่วไป
999	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00753** W/lb	ค่าทั่วไป
1000	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	ค่าทั่วไป
1001	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	ค่าทั่วไป
1002	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	ค่าทั่วไป
1003	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	ค่าทั่วไป
1004	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0836** W/lb	ค่าทั่วไป
1005	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	ค่าทั่วไป
1006	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	ค่าทั่วไป
1007	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.167** W/lb	ค่าทั่วไป
1008	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.202** W/lb	ค่าทั่วไป
1009	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.241** W/lb	ค่าทั่วไป
1010	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	ค่าทั่วไป
1011	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.335** W/lb	ค่าทั่วไป
1012	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.405** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1013	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	ค่าทั่วไป
1014	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	ค่าทั่วไป
1015	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.473** W/lb	ค่าทั่วไป
1016	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.610** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1017	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	ค่าทั่วไป
1018	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	ค่าทั่วไป
1019	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.784** W/lb	ค่าทั่วไป
1020	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	ค่าทั่วไป
1021	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00493** VA/lb	ค่าทั่วไป
1022	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0165** VA/lb	ค่าทั่วไป
1023	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0332** VA/lb	ค่าทั่วไป
1024	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0536** VA/lb	ค่าทั่วไป
1025	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0772** VA/lb	ค่าทั่วไป
1026	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.104** VA/lb	ค่าทั่วไป
1027	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.133** VA/lb	ค่าทั่วไป
1028	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** VA/lb	ค่าทั่วไป
1029	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.200** VA/lb	ค่าทั่วไป
1030	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.240** VA/lb	ค่าทั่วไป
1031	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.284** VA/lb	ค่าทั่วไป
1032	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.336** VA/lb	ค่าทั่วไป
1033	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.399** VA/lb	ค่าทั่วไป
1034	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.483** VA/lb	ค่าทั่วไป
1035	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.610** VA/lb	ค่าทั่วไป
1036	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	ค่าทั่วไป
1037	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	ค่าทั่วไป
1038	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.92** VA/lb	ค่าทั่วไป
1039	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	ค่าทั่วไป
1040	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	ค่าทั่วไป
1041	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00735** W/lb	ค่าทั่วไป
1042	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0161** W/lb	ค่าทั่วไป
1043	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1044	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0428** W/lb	ค่าทั่วไป
1045	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.061** W/lb	ค่าทั่วไป
1046	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0822** W/lb	ค่าทั่วไป
1047	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	ค่าทั่วไป
1048	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	ค่าทั่วไป
1049	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	ค่าทั่วไป
1050	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	ค่าทั่วไป
1051	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	ค่าทั่วไป
1052	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	ค่าทั่วไป
1053	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.333** W/lb	ค่าทั่วไป
1054	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.410** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1055	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	ค่าทั่วไป
1056	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	ค่าทั่วไป
1057	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.472** W/lb	ค่าทั่วไป
1058	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1059	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	ค่าทั่วไป
1060	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	ค่าทั่วไป
1061	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.795** W/lb	ค่าทั่วไป
1062	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	ค่าทั่วไป
1063	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00414** VA/lb	ค่าทั่วไป
1064	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0140** VA/lb	ค่าทั่วไป
1065	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0281** VA/lb	ค่าทั่วไป
1066	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	ค่าทั่วไป
1067	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	ค่าทั่วไป
1068	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0890** VA/lb	ค่าทั่วไป
1069	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	ค่าทั่วไป
1070	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1071	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	ค่าทั่วไป
1072	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.211** VA/lb	ค่าทั่วไป
1073	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.251** VA/lb	ค่าทั่วไป
1074	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.298** VA/lb	ค่าทั่วไป
1075	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.356** VA/lb	ค่าทั่วไป
1076	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.433** VA/lb	ค่าทั่วไป
1077	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	ค่าทั่วไป
1078	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.774** VA/lb	ค่าทั่วไป
1079	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** VA/lb	ค่าทั่วไป
1080	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.81** VA/lb	ค่าทั่วไป
1081	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	ค่าทั่วไป
1082	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	ค่าทั่วไป
1083	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00734** W/lb	ค่าทั่วไป
1084	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0160** W/lb	ค่าทั่วไป
1085	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	ค่าทั่วไป
1086	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0429** W/lb	ค่าทั่วไป
1087	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0611** W/lb	ค่าทั่วไป
1088	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0824** W/lb	ค่าทั่วไป
1089	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	ค่าทั่วไป
1090	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	ค่าทั่วไป
1091	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	ค่าทั่วไป
1092	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	ค่าทั่วไป
1093	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	ค่าทั่วไป
1094	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	ค่าทั่วไป
1095	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	ค่าทั่วไป
1096	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1097	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1098	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	ค่าทั่วไป
1099	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	ค่าทั่วไป
1100	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.580** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1101	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	ค่าทั่วไป
1102	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	ค่าทั่วไป
1103	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.767** W/lb	ค่าทั่วไป
1104	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.01** W/lb	ค่าทั่วไป
1105	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00463** VA/lb	ค่าทั่วไป
1106	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0156** VA/lb	ค่าทั่วไป
1107	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0314** VA/lb	ค่าทั่วไป
1108	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0510** VA/lb	ค่าทั่วไป
1109	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0737** VA/lb	ค่าทั่วไป
1110	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0991** VA/lb	ค่าทั่วไป
1111	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.127** VA/lb	ค่าทั่วไป
1112	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.158** VA/lb	ค่าทั่วไป
1113	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.192** VA/lb	ค่าทั่วไป
1114	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.230** VA/lb	ค่าทั่วไป
1115	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.273** VA/lb	ค่าทั่วไป
1116	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.323** VA/lb	ค่าทั่วไป
1117	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.383** VA/lb	ค่าทั่วไป
1118	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.463** VA/lb	ค่าทั่วไป
1119	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	ค่าทั่วไป
1120	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.803** VA/lb	ค่าทั่วไป
1121	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** VA/lb	ค่าทั่วไป
1122	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.64** VA/lb	ค่าทั่วไป
1123	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	ค่าทั่วไป
1124	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00249** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1125	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00242** W/lb	ค่าทั่วไป
1126	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00935** W/lb	ค่าทั่วไป
1127	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	ค่าทั่วไป
1128	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	ค่าทั่วไป
1129	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	ค่าทั่วไป
1130	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0346** W/lb	ค่าทั่วไป
1131	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0347** W/lb	ค่าทั่วไป
1132	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	ค่าทั่วไป
1133	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0531** W/lb	ค่าทั่วไป
1134	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0742** W/lb	ค่าทั่วไป
1135	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0748** W/lb	ค่าทั่วไป
1136	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.100** W/lb	ค่าทั่วไป
1137	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0990** W/lb	ค่าทั่วไป
1138	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	ค่าทั่วไป
1139	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	ค่าทั่วไป
1140	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	ค่าทั่วไป
1141	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.162** W/lb	ค่าทั่วไป
1142	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.195** W/lb	ค่าทั่วไป
1143	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	ค่าทั่วไป
1144	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.239** W/lb	ค่าทั่วไป
1145	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.236** W/lb	ค่าทั่วไป
1146	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.281** W/lb	ค่าทั่วไป
1147	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.285** W/lb	ค่าทั่วไป
1148	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.333** W/lb	ค่าทั่วไป
1149	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.336** W/lb	ค่าทั่วไป
1150	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.395** W/lb	ค่าทั่วไป
1151	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.391** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1152	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1153	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.460** W/lb	ค่าทั่วไป
1154	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.462** W/lb	ค่าทั่วไป
1155	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.463** W/lb	ค่าทั่วไป
1156	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.546** W/lb	ค่าทั่วไป
1157	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.550** W/lb	ค่าทั่วไป
1158	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1159	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.666** W/lb	ค่าทั่วไป
1160	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.673** W/lb	ค่าทั่วไป
1161	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.670** W/lb	ค่าทั่วไป
1162	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.845** W/lb	ค่าทั่วไป
1163	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.872** W/lb	ค่าทั่วไป
1164	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.090** W/lb	ค่าทั่วไป
1165	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.990** W/lb	ค่าทั่วไป
1166	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00524** VA/lb	ค่าทั่วไป
1167	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/lb	ค่าทั่วไป
1168	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0176** VA/lb	ค่าทั่วไป
1169	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0192** VA/lb	ค่าทั่วไป
1170	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0354** VA/lb	ค่าทั่วไป
1171	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0381** VA/lb	ค่าทั่วไป
1172	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0613** VA/lb	ค่าทั่วไป
1173	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0574** VA/lb	ค่าทั่วไป
1174	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	ค่าทั่วไป
1175	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0881** VA/lb	ค่าทั่วไป
1176	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.118** VA/lb	ค่าทั่วไป
1177	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	ค่าทั่วไป
1178	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1179	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.145** VA/lb	ค่าทั่วไป
1180	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.181** VA/lb	ค่าทั่วไป
1181	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.189** VA/lb	ค่าทั่วไป
1182	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.221** VA/lb	ค่าทั่วไป
1183	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	ค่าทั่วไป
1184	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.265** VA/lb	ค่าทั่วไป
1185	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	ค่าทั่วไป
1186	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.316** VA/lb	ค่าทั่วไป
1187	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.329** VA/lb	ค่าทั่วไป
1188	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.374** VA/lb	ค่าทั่วไป
1189	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.389** VA/lb	ค่าทั่วไป
1190	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.445** VA/lb	ค่าทั่วไป
1191	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** VA/lb	ค่าทั่วไป
1192	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.553** VA/lb	ค่าทั่วไป
1193	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** VA/lb	ค่าทั่วไป
1194	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.694** VA/lb	ค่าทั่วไป
1195	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.669** VA/lb	ค่าทั่วไป
1196	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.883** VA/lb	ค่าทั่วไป
1197	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.901** VA/lb	ค่าทั่วไป
1198	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** VA/lb	ค่าทั่วไป
1199	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** VA/lb	ค่าทั่วไป
1200	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.25** VA/lb	ค่าทั่วไป
1201	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.52** VA/lb	ค่าทั่วไป
1202	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.1** VA/lb	ค่าทั่วไป
1203	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**20.0** VA/lb	ค่าทั่วไป
1204	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00256** W/lb	ค่าทั่วไป
1205	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00953** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1206	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	ค่าทั่วไป
1207	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0351** W/lb	ค่าทั่วไป
1208	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0532** W/lb	ค่าทั่วไป
1209	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0747** W/lb	ค่าทั่วไป
1210	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0998** W/lb	ค่าทั่วไป
1211	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	ค่าทั่วไป
1212	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.161** W/lb	ค่าทั่วไป
1213	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	ค่าทั่วไป
1214	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.238** W/lb	ค่าทั่วไป
1215	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.284** W/lb	ค่าทั่วไป
1216	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.335** W/lb	ค่าทั่วไป
1217	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.393** W/lb	ค่าทั่วไป
1218	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1219	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	ค่าทั่วไป
1220	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	ค่าทั่วไป
1221	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.551** W/lb	ค่าทั่วไป
1222	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1223	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	ค่าทั่วไป
1224	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	ค่าทั่วไป
1225	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.881** W/lb	ค่าทั่วไป
1226	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.11** W/lb	ค่าทั่วไป
1227	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.0047** VA/lb	ค่าทั่วไป
1228	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0157** VA/lb	ค่าทั่วไป
1229	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0315** VA/lb	ค่าทั่วไป
1230	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0511** VA/lb	ค่าทั่วไป
1231	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0740** VA/lb	ค่าทั่วไป
1232	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1233	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** VA/lb	ค่าทั่วไป
1234	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	ค่าทั่วไป
1235	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.199** VA/lb	ค่าทั่วไป
1236	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.239** VA/lb	ค่าทั่วไป
1237	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.285** VA/lb	ค่าทั่วไป
1238	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.337** VA/lb	ค่าทั่วไป
1239	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.398** VA/lb	ค่าทั่วไป
1240	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.475** VA/lb	ค่าทั่วไป
1241	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.583** VA/lb	ค่าทั่วไป
1242	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.769** VA/lb	ค่าทั่วไป
1243	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	ค่าทั่วไป
1244	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.53** VA/lb	ค่าทั่วไป
1245	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.4** VA/lb	ค่าทั่วไป
1246	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00260** W/lb	ค่าทั่วไป
1247	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00259** W/lb	ค่าทั่วไป
1248	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0101** W/lb	ค่าทั่วไป
1249	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0100** W/lb	ค่าทั่วไป
1250	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0219** W/lb	ค่าทั่วไป
1251	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0220** W/lb	ค่าทั่วไป
1252	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	ค่าทั่วไป
1253	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	ค่าทั่วไป
1254	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0580** W/lb	ค่าทั่วไป
1255	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** W/lb	ค่าทั่วไป
1256	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0823** W/lb	ค่าทั่วไป
1257	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0819** W/lb	ค่าทั่วไป
1258	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** W/lb	ค่าทั่วไป
1259	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.111** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1260	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** W/lb	ค่าทั่วไป
1261	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** W/lb	ค่าทั่วไป
1262	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.180** W/lb	ค่าทั่วไป
1263	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** W/lb	ค่าทั่วไป
1264	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.220** W/lb	ค่าทั่วไป
1265	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.218** W/lb	ค่าทั่วไป
1266	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.263** W/lb	ค่าทั่วไป
1267	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** W/lb	ค่าทั่วไป
1268	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** W/lb	ค่าทั่วไป
1269	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.317** W/lb	ค่าทั่วไป
1270	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** W/lb	ค่าทั่วไป
1271	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/lb	ค่าทั่วไป
1272	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/lb	ค่าทั่วไป
1273	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.438** W/lb	ค่าทั่วไป
1274	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1275	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	ค่าทั่วไป
1276	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	ค่าทั่วไป
1277	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	ค่าทั่วไป
1278	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	ค่าทั่วไป
1279	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.605** W/lb	ค่าทั่วไป
1280	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1281	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	ค่าทั่วไป
1282	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	ค่าทั่วไป
1283	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.733** W/lb	ค่าทั่วไป
1284	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.930** W/lb	ค่าทั่วไป
1285	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.925** W/lb	ค่าทั่วไป
1286	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1287	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	ค่าทั่วไป
1288	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00496** VA/lb	ค่าทั่วไป
1289	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00521** VA/lb	ค่าทั่วไป
1290	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0174** VA/lb	ค่าทั่วไป
1291	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	ค่าทั่วไป
1292	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0347** VA/lb	ค่าทั่วไป
1293	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0348** VA/lb	ค่าทั่วไป
1294	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0567** VA/lb	ค่าทั่วไป
1295	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0569** VA/lb	ค่าทั่วไป
1296	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	ค่าทั่วไป
1297	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0827** VA/lb	ค่าทั่วไป
1298	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	ค่าทั่วไป
1299	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	ค่าทั่วไป
1300	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	ค่าทั่วไป
1301	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	ค่าทั่วไป
1302	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.185** VA/lb	ค่าทั่วไป
1303	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.186** VA/lb	ค่าทั่วไป
1304	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.228** VA/lb	ค่าทั่วไป
1305	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.229** VA/lb	ค่าทั่วไป
1306	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	ค่าทั่วไป
1307	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.276** VA/lb	ค่าทั่วไป
1308	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** VA/lb	ค่าทั่วไป
1309	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.332** VA/lb	ค่าทั่วไป
1310	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	ค่าทั่วไป
1311	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	ค่าทั่วไป
1312	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.474** VA/lb	ค่าทั่วไป
1313	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.476** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1314	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	ค่าทั่วไป
1315	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.580** VA/lb	ค่าทั่วไป
1316	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.722** VA/lb	ค่าทั่วไป
1317	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.733** VA/lb	ค่าทั่วไป
1318	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.980** VA/lb	ค่าทั่วไป
1319	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.975** VA/lb	ค่าทั่วไป
1320	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.65** VA/lb	ค่าทั่วไป
1321	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.78** VA/lb	ค่าทั่วไป
1322	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.99** VA/lb	ค่าทั่วไป
1323	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.57** VA/lb	ค่าทั่วไป
1324	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.8** VA/lb	ค่าทั่วไป
1325	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	ค่าทั่วไป
1326	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00281** W/lb	ค่าทั่วไป
1327	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0105** W/lb	ค่าทั่วไป
1328	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** W/lb	ค่าทั่วไป
1329	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0391** W/lb	ค่าทั่วไป
1330	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0596** W/lb	ค่าทั่วไป
1331	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.084** W/lb	ค่าทั่วไป
1332	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** W/lb	ค่าทั่วไป
1333	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** W/lb	ค่าทั่วไป
1334	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** W/lb	ค่าทั่วไป
1335	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.224** W/lb	ค่าทั่วไป
1336	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.271** W/lb	ค่าทั่วไป
1337	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.320** W/lb	ค่าทั่วไป
1338	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.377** W/lb	ค่าทั่วไป
1339	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.440** W/lb	ค่าทั่วไป
1340	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1341	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	ค่าทั่วไป
1342	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	ค่าทั่วไป
1343	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	ค่าทั่วไป
1344	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1345	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	ค่าทั่วไป
1346	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	ค่าทั่วไป
1347	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.931** W/lb	ค่าทั่วไป
1348	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	ค่าทั่วไป
1349	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** VA/lb	ค่าทั่วไป
1350	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0147** VA/lb	ค่าทั่วไป
1351	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0299** VA/lb	ค่าทั่วไป
1352	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0494** VA/lb	ค่าทั่วไป
1353	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** VA/lb	ค่าทั่วไป
1354	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	ค่าทั่วไป
1355	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	ค่าทั่วไป
1356	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** VA/lb	ค่าทั่วไป
1357	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	ค่าทั่วไป
1358	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.249** VA/lb	ค่าทั่วไป
1359	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.303** VA/lb	ค่าทั่วไป
1360	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.357** VA/lb	ค่าทั่วไป
1361	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.424** VA/lb	ค่าทั่วไป
1362	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.510** VA/lb	ค่าทั่วไป
1363	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.635** VA/lb	ค่าทั่วไป
1364	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.862** VA/lb	ค่าทั่วไป
1365	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.49** VA/lb	ค่าทั่วไป
1366	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.46** VA/lb	ค่าทั่วไป
1367	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1368	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00329** W/lb	ค่าทั่วไป
1369	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00334** W/lb	ค่าทั่วไป
1370	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** W/lb	ค่าทั่วไป
1371	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0123** W/lb	ค่าทั่วไป
1372	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** W/lb	ค่าทั่วไป
1373	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0265** W/lb	ค่าทั่วไป
1374	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/lb	ค่าทั่วไป
1375	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0453** W/lb	ค่าทั่วไป
1376	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0687** W/lb	ค่าทั่วไป
1377	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0694** W/lb	ค่าทั่วไป
1378	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0973** W/lb	ค่าทั่วไป
1379	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0964** W/lb	ค่าทั่วไป
1380	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** W/lb	ค่าทั่วไป
1381	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.129** W/lb	ค่าทั่วไป
1382	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** W/lb	ค่าทั่วไป
1383	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** W/lb	ค่าทั่วไป
1384	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.207** W/lb	ค่าทั่วไป
1385	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.208** W/lb	ค่าทั่วไป
1386	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.253** W/lb	ค่าทั่วไป
1387	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.254** W/lb	ค่าทั่วไป
1388	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	ค่าทั่วไป
1389	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	ค่าทั่วไป
1390	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.363** W/lb	ค่าทั่วไป
1391	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.362** W/lb	ค่าทั่วไป
1392	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.427** W/lb	ค่าทั่วไป
1393	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.425** W/lb	ค่าทั่วไป
1394	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.496** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1395	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.498** W/lb	ค่าทั่วไป
1396	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1397	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	ค่าทั่วไป
1398	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	ค่าทั่วไป
1399	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.578** W/lb	ค่าทั่วไป
1400	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** W/lb	ค่าทั่วไป
1401	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.676** W/lb	ค่าทั่วไป
1402	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1403	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	ค่าทั่วไป
1404	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	ค่าทั่วไป
1405	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	ค่าทั่วไป
1406	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.02** W/lb	ค่าทั่วไป
1407	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.00** W/lb	ค่าทั่วไป
1408	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.22** W/lb	ค่าทั่วไป
1409	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.19** W/lb	ค่าทั่วไป
1410	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00516** VA/lb	ค่าทั่วไป
1411	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00499** VA/lb	ค่าทั่วไป
1412	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0173** VA/lb	ค่าทั่วไป
1413	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0169** VA/lb	ค่าทั่วไป
1414	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** VA/lb	ค่าทั่วไป
1415	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0346** VA/lb	ค่าทั่วไป
1416	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0572** VA/lb	ค่าทั่วไป
1417	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0576** VA/lb	ค่าทั่วไป
1418	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0848** VA/lb	ค่าทั่วไป
1419	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** VA/lb	ค่าทั่วไป
1420	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	ค่าทั่วไป
1421	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1422	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	ค่าทั่วไป
1423	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.153** VA/lb	ค่าทั่วไป
1424	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	ค่าทั่วไป
1425	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	ค่าทั่วไป
1426	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.239** VA/lb	ค่าทั่วไป
1427	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.238** VA/lb	ค่าทั่วไป
1428	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.288** VA/lb	ค่าทั่วไป
1429	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.290** VA/lb	ค่าทั่วไป
1430	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.345** VA/lb	ค่าทั่วไป
1431	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.348** VA/lb	ค่าทั่วไป
1432	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.409** VA/lb	ค่าทั่วไป
1433	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.414** VA/lb	ค่าทั่วไป
1434	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.493** VA/lb	ค่าทั่วไป
1435	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.484** VA/lb	ค่าทั่วไป
1436	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.591** VA/lb	ค่าทั่วไป
1437	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	ค่าทั่วไป
1438	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.734** VA/lb	ค่าทั่วไป
1439	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.699** VA/lb	ค่าทั่วไป
1440	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.904** VA/lb	ค่าทั่วไป
1441	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.965** VA/lb	ค่าทั่วไป
1442	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.71** VA/lb	ค่าทั่วไป
1443	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	ค่าทั่วไป
1444	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.13** VA/lb	ค่าทั่วไป
1445	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**5.01** VA/lb	ค่าทั่วไป
1446	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	ค่าทั่วไป
1447	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.2** VA/lb	ค่าทั่วไป
1448	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00343** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1449	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0129** W/lb	ค่าทั่วไป
1450	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** W/lb	ค่าทั่วไป
1451	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0470** W/lb	ค่าทั่วไป
1452	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0709** W/lb	ค่าทั่วไป
1453	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0994** W/lb	ค่าทั่วไป
1454	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.132** W/lb	ค่าทั่วไป
1455	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** W/lb	ค่าทั่วไป
1456	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.212** W/lb	ค่าทั่วไป
1457	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.258** W/lb	ค่าทั่วไป
1458	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.310** W/lb	ค่าทั่วไป
1459	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.368** W/lb	ค่าทั่วไป
1460	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.431** W/lb	ค่าทั่วไป
1461	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.501** W/lb	ค่าทั่วไป
1462	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1463	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	ค่าทั่วไป
1464	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	ค่าทั่วไป
1465	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.677** W/lb	ค่าทั่วไป
1466	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1467	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	ค่าทั่วไป
1468	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	ค่าทั่วไป
1469	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.010** W/lb	ค่าทั่วไป
1470	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.24** W/lb	ค่าทั่วไป
1471	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00471** VA/lb	ค่าทั่วไป
1472	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0161** VA/lb	ค่าทั่วไป
1473	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0331** VA/lb	ค่าทั่วไป
1474	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0549** VA/lb	ค่าทั่วไป
1475	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1476	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	ค่าทั่วไป
1477	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	ค่าทั่วไป
1478	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.187** VA/lb	ค่าทั่วไป
1479	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	ค่าทั่วไป
1480	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.279** VA/lb	ค่าทั่วไป
1481	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.334** VA/lb	ค่าทั่วไป
1482	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** VA/lb	ค่าทั่วไป
1483	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.465** VA/lb	ค่าทั่วไป
1484	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.549** VA/lb	ค่าทั่วไป
1485	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.661** VA/lb	ค่าทั่วไป
1486	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.842** VA/lb	ค่าทั่วไป
1487	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** VA/lb	ค่าทั่วไป
1488	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.70** VA/lb	ค่าทั่วไป
1489	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.6** VA/lb	ค่าทั่วไป
1490	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00358** W/kg	ค่าทั่วไป
1491	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01359** W/kg	ค่าทั่วไป
1492	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** W/kg	ค่าทั่วไป
1493	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0527** W/kg	ค่าทั่วไป
1494	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** W/kg	ค่าทั่วไป
1495	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1152** W/kg	ค่าทั่วไป
1496	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1546** W/kg	ค่าทั่วไป
1497	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1997** W/kg	ค่าทั่วไป
1498	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2510** W/kg	ค่าทั่วไป
1499	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.309** W/kg	ค่าทั่วไป
1500	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.373** W/kg	ค่าทั่วไป
1501	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.445** W/kg	ค่าทั่วไป
1502	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.525** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1503	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.613** W/kg	ค่าทั่วไป
1504	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
1505	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.711** W/kg	ค่าทั่วไป
1506	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.819** W/kg	ค่าทั่วไป
1507	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1508	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
1509	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.961** W/kg	ค่าทั่วไป
1510	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.165** W/kg	ค่าทั่วไป
1511	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.594** W/kg	ค่าทั่วไป
1512	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	ค่าทั่วไป
1513	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01620** W/kg	ค่าทั่วไป
1514	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0356** W/kg	ค่าทั่วไป
1515	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0624** W/kg	ค่าทั่วไป
1516	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0958** W/kg	ค่าทั่วไป
1517	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1358** W/kg	ค่าทั่วไป
1518	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1825** W/kg	ค่าทั่วไป
1519	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.2360** W/kg	ค่าทั่วไป
1520	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2970** W/kg	ค่าทั่วไป
1521	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.365** W/kg	ค่าทั่วไป
1522	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.441** W/kg	ค่าทั่วไป
1523	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.525** W/kg	ค่าทั่วไป
1524	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.616** W/kg	ค่าทั่วไป
1525	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.715** W/kg	ค่าทั่วไป
1526	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1527	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.825** W/kg	ค่าทั่วไป
1528	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.945** W/kg	ค่าทั่วไป
1529	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1530	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
1531	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.099** W/kg	ค่าทั่วไป
1532	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.323** W/kg	ค่าทั่วไป
1533	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.773** W/kg	ค่าทั่วไป
1534	**23JG110** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
1535	**23JG110** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1536	**23JG110** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
1537	**23JGH090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
1538	**23JGH090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1539	**23JGH090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
1540	**23JGH095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
1541	**23JGH095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1542	**23JGH095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
1543	**23JGH100** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
1544	**23JGH100** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1545	**23JGH100** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
1546	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
1547	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1548	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
1549	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
1550	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1551	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
1552	**23JGS085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
1553	**23JGS085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1554	**23JGS085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
1555	**23JGS090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
1556	**23JGS090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1557	**23JGS090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
1558	**23JGS095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1559	**23JGS095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1560	**23JGS095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
1561	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
1562	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1563	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
1564	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
1565	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1566	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
1567	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
1568	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1569	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
1570	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
1571	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1572	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
1573	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
1574	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1575	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
1576	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
1577	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1578	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
1579	**27JG120** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
1580	**27JG120** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1581	**27JG120** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	ค่าทั่วไป
1582	**27JG130** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
1583	**27JG130** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1584	**27JG130** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	ค่าทั่วไป
1585	**27JGH100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
1586	**27JGH100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1587	**27JGH100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
1588	**27JGH110** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
1589	**27JGH110** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1590	**27JGH110** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
1591	**27JGS090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
1592	**27JGS090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1593	**27JGS090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
1594	**27JGS095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
1595	**27JGS095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1596	**27JGS095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
1597	**27JGS100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
1598	**27JGS100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1599	**27JGS100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
1600	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
1601	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1602	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
1603	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
1604	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1605	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
1606	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
1607	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1608	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
1609	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
1610	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1611	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
1612	**30JG120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
1613	**30JG120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1614	**30JG120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	ค่าทั่วไป
1615	**30JG130** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
1616	**30JG130** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1617	**30JG130** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	ค่าทั่วไป
1618	**30JG140** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
1619	**30JG140** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1620	**30JG140** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	ค่าทั่วไป
1621	**30JGH105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
1622	**30JGH105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1623	**30JGH105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	ค่าทั่วไป
1624	**30JGH110** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
1625	**30JGH110** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1626	**30JGH110** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	ค่าทั่วไป
1627	**30JGH120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
1628	**30JGH120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1629	**30JGH120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	ค่าทั่วไป
1630	**30JGS095** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
1631	**30JGS095** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1632	**30JGS095** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
1633	**30JGS100** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
1634	**30JGS100** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1635	**30JGS100** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าทั่วไป
1636	**30JGS105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
1637	**30JGS105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1638	**30JGS105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
1639	**35JG135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
1640	**35JG135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1641	**35JG135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	ค่าทั่วไป
1642	**35JG145** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
1643	**35JG145** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1644	**35JG145** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	ค่าทั่วไป
1645	**35JG155** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
1646	**35JG155** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1647	**35JG155** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	ค่าทั่วไป
1648	**35JGH115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
1649	**35JGH115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1650	**35JGH115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	ค่าทั่วไป
1651	**35JGH125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
1652	**35JGH125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1653	**35JGH125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	ค่าทั่วไป
1654	**35JGH135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
1655	**35JGH135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1656	**35JGH135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	ค่าทั่วไป
1657	**35JGS115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
1658	**35JGS115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1659	**35JGS115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	ค่าทั่วไป
1660	**35JGS125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
1661	**35JGS125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1662	**35JGS125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	ค่าทั่วไป
1663	**M-0H** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1664	**M-0H** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1665	**M-0H** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1666	**M-0H** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
1667	**M-0H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1668	**M-0H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
1669	**M-0H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1670	**M-0H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
1671	**M-0H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1672	**M-0H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
1673	**M-0H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1674	**M-0H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	ค่าทั่วไป
1675	**M-1H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1676	**M-1H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
1677	**M-1H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1678	**M-1H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	ค่าทั่วไป
1679	**M-1H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1680	**M-1H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
1681	**M-1H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1682	**M-1H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	ค่าทั่วไป
1683	**M-1H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1684	**M-1H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
1685	**M-1H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1686	**M-1H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	ค่าทั่วไป
1687	**M-2H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1688	**M-2H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
1689	**M-2H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1690	**M-2H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	ค่าทั่วไป
1691	**M-2H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1692	**M-2H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
1693	**M-2H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1694	**M-2H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	ค่าทั่วไป
1695	**M-3** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1696	**M-3** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
1697	**M-3** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1698	**M-3** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
1699	**M-3** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1700	**M-3** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
1701	**M-3** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1702	**M-3** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	ค่าทั่วไป
1703	**M-3H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1704	**M-3H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
1705	**M-3H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1706	**M-3H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	ค่าทั่วไป
1707	**M-4** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1708	**M-4** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
1709	**M-4** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1710	**M-4** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	ค่าทั่วไป
1711	**M-4** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1712	**M-4** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
1713	**M-4** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1714	**M-4** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	ค่าทั่วไป
1715	**M-5** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1716	**M-5** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
1717	**M-5** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1718	**M-5** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1719	**M-5** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1720	**M-5** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
1721	**M-5** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1722	**M-5** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	ค่าทั่วไป
1723	**M-6** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1724	**M-6** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
1725	**M-6** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1726	**M-6** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	ค่าทั่วไป
1727	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
1728	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
1729	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
1730	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
1731	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
1732	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
1733	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
1734	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
1735	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
1736	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
1737	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
1738	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
1739	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
1740	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
1741	**23Z110** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
1742	**23Z110** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	ค่าทั่วไป
1743	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
1744	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
1745	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1746	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
1747	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
1748	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
1749	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
1750	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
1751	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
1752	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
1753	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
1754	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
1755	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
1756	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
1757	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
1758	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
1759	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
1760	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
1761	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
1762	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
1763	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
1764	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
1765	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
1766	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
1767	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1768	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
1769	**27Z120** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
1770	**27Z120** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	ค่าทั่วไป
1771	**27Z130** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
1772	**27Z130** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.56** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1773	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
1774	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
1775	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
1776	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
1777	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
1778	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
1779	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
1780	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
1781	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
1782	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
1783	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
1784	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
1785	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
1786	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
1787	**30Z120** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
1788	**30Z120** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	ค่าทั่วไป
1789	**30Z130** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
1790	**30Z130** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.60** W/kg	ค่าทั่วไป
1791	**30Z140** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
1792	**30Z140** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.70** W/kg	ค่าทั่วไป
1793	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
1794	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	ค่าทั่วไป
1795	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
1796	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
1797	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
1798	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	ค่าทั่วไป
1799	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1800	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	ค่าทั่วไป
1801	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
1802	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
1803	**35Z135** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
1804	**35Z135** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.74** W/kg	ค่าทั่วไป
1805	**35Z145** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
1806	**35Z145** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.81** W/kg	ค่าทั่วไป
1807	**35Z155** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	ค่าทั่วไป
1808	**35Z155** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	ค่าทั่วไป
1809	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
1810	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** W/kg	ค่าทั่วไป
1811	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
1812	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** W/kg	ค่าทั่วไป
1813	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
1814	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.62** W/kg	ค่าทั่วไป
1815	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
1816	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.69** W/kg	ค่าทั่วไป
1817	**M-0H** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
1818	**M-0H** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
1819	**M-0H** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
1820	**M-0H** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	ค่าทั่วไป
1821	**M-0H** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
1822	**M-0H** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
1823	**M-1** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
1824	**M-1** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
1825	**M-1H** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
1826	**M-1H** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1827	**M-1H** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
1828	**M-1H** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	ค่าทั่วไป
1829	**M-1H** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.13** W/kg	ค่าทั่วไป
1830	**M-1H** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	ค่าทั่วไป
1831	**M-2** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
1832	**M-2** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	ค่าทั่วไป
1833	**M-3** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
1834	**M-3** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** W/kg	ค่าทั่วไป
1835	**M-3** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
1836	**M-3** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	ค่าทั่วไป
1837	**M-3** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
1838	**M-3** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.54** W/kg	ค่าทั่วไป
1839	**M-4** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
1840	**M-4** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	ค่าทั่วไป
1841	**M-4** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
1842	**M-4** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	ค่าทั่วไป
1843	**M-5** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
1844	**M-5** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.68** W/kg	ค่าทั่วไป
1845	**M-5** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
1846	**M-5** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.76** W/kg	ค่าทั่วไป
1847	**M-6** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
1848	**M-6** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	ค่าทั่วไป
1849	**23PH085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
1850	**23PH085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1851	**23PH085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
1852	**23PH090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
1853	**23PH090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1854	**23PH090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
1855	**23PH095** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
1856	**23PH095** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1857	**23PH095** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
1858	**23PHD080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
1859	**23PHD080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1860	**23PHD080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
1861	**23PHD085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
1862	**23PHD085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1863	**23PHD085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	ค่าทั่วไป
1864	**23PHD090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
1865	**23PHD090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1866	**23PHD090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
1867	**23PHE080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
1868	**23PHE080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1869	**23PHE080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
1870	**23PHE085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
1871	**23PHE085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1872	**23PHE085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	ค่าทั่วไป
1873	**27PG130** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
1874	**27PG130** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.67** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1875	**27PG130** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	ค่าทั่วไป
1876	**27PH095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
1877	**27PH095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1878	**27PH095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
1879	**27PH100** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
1880	**27PH100** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1881	**27PH100** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
1882	**27PHD085** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1883	**27PHD085** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1884	**27PHD085** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
1885	**27PHD090** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
1886	**27PHD090** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1887	**27PHD090** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
1888	**27PHD095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
1889	**27PHD095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1890	**27PHD095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
1891	**30PG120** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
1892	**30PG120** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.63** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1893	**30PG120** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** W/kg	ค่าทั่วไป
1894	**30PG130** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
1895	**30PG130** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.73** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1896	**30PG130** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	ค่าทั่วไป
1897	**30PH100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
1898	**30PH100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1899	**30PH100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
1900	**30PH105** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
1901	**30PH105** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1902	**30PH105** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	ค่าทั่วไป
1903	**30PHD095** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
1904	**30PHD095** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1905	**30PHD095** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
1906	**30PHD100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
1907	**30PHD100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1908	**30PHD100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
1909	**35PG145** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
1910	**35PG145** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.03** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1911	**35PG145** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.80** W/kg	ค่าทั่วไป
1912	**35PG155** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	ค่าทั่วไป
1913	**35PG155** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.07** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1914	**35PG155** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.89** W/kg	ค่าทั่วไป
1915	**15SQH085** Shougang	0.15	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1916	**15SQH085** Shougang	0.15	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
1917	**18SQG075** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1918	**18SQG075** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
1919	**18SQG080** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1920	**18SQG080** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
1921	**18SQG085** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.79** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1922	**18SQG085** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
1923	**18SQG090** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1924	**18SQG090** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
1925	**18SQGD060** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.58** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1926	**18SQGD060** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
1927	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.58** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1928	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
1929	**18SQGD065** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1930	**18SQGD065** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1931	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1932	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1933	**18SQGD070** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.65** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1934	**18SQGD070** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1935	**18SQGD075** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1936	**18SQGD075** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
1937	**18SQH085** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.79** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1938	**18SQH085** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
1939	**20SQG075** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1940	**20SQG075** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
1941	**20SQG080** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1942	**20SQG080** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
1943	**20SQG085** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.8** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1944	**20SQG085** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
1945	**20SQG090** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.82** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1946	**20SQG090** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
1947	**20SQG095** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1948	**20SQG095** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
1949	**20SQGD060** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.59** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1950	**20SQGD060** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
1951	**20SQGD065** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.63** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1952	**20SQGD065** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
1953	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.63** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1954	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
1955	**20SQGD070** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.66** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1956	**20SQGD070** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
1957	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.66** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1958	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
1959	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.66** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1960	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
1961	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.66** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1962	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
1963	**20SQGD075** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1964	**20SQGD075** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
1965	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1966	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
1967	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1968	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
1969	**20SQGD080** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.72** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1970	**20SQGD080** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
1971	**20SQH085** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.8** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1972	**20SQH085** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
1973	**23SQG080** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.79** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1974	**23SQG080** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าทั่วไป
1975	**23SQG085** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1976	**23SQG085** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
1977	**23SQG090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1978	**23SQG090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
1979	**23SQG095** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.86** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1980	**23SQG095** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
1981	**23SQG100** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.88** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1982	**23SQG100** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
1983	**23SQGD070** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1984	**23SQGD070** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
1985	**23SQGD075** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1986	**23SQGD075** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
1987	**23SQGD080** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1988	**23SQGD080** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1989	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1990	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
1991	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1992	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
1993	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1994	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
1995	**23SQGD085** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1996	**23SQGD085** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
1997	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
1998	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
1999	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2000	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
2001	**23SQGD090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2002	**23SQGD090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
2003	**23SQH090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2004	**23SQH090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
2005	**27SQG090** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.88** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2006	**27SQG090** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
2007	**27SQG095** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2008	**27SQG095** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
2009	**27SQG100** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2010	**27SQG100** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
2011	**27SQG110** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2012	**27SQG110** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.27** W/kg	ค่าทั่วไป
2013	**27SQGD080** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2014	**27SQGD080** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
2015	**27SQGD085** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.82** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2016	**27SQGD085** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
2017	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.82** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2018	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
2019	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.82** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2020	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
2021	**27SQGD090** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2022	**27SQGD090** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
2023	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2024	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
2025	**27SQGD095** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2026	**27SQGD095** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
2027	**30SQG095** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.96** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2028	**30SQG095** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
2029	**30SQG100** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.98** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2030	**30SQG100** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
2031	**30SQG105** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2032	**30SQG105** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
2033	**30SQG120** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2034	**30SQG120** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.36** W/kg	ค่าทั่วไป
2035	**30SQGD090** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2036	**30SQGD090** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
2037	**30SQGD095** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.92** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2038	**30SQGD095** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
2039	**30SQGD100** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2040	**30SQGD100** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
2041	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2042	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2043	**30SQGD105** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.97** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2044	**30SQGD105** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.28** W/kg	ค่าทั่วไป
2045	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.36** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2046	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
2047	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.54** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2048	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
2049	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.37** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2050	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
2051	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.57** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2052	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
2053	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.39** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2054	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
2055	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.59** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2056	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.27** W/kg	ค่าทั่วไป
2057	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.42** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2058	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
2059	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2060	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
2061	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.44** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2062	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
2063	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2064	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.37** W/kg	ค่าทั่วไป
2065	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
2066	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.63** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2067	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.39** W/kg	ค่าทั่วไป
2068	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.45** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2069	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2070	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.65** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2071	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.39** W/kg	ค่าทั่วไป
2072	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
2073	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2074	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.39** W/kg	ค่าทั่วไป
2075	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
2076	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.50** W/kg	ค่าทั่วไป
2077	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
2078	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.67** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2079	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.48** W/kg	ค่าทั่วไป
2080	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
2081	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.71** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2082	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.53** W/kg	ค่าทั่วไป
2083	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
2084	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.72** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2085	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.55** W/kg	ค่าทั่วไป
2086	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
2087	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.60** W/kg	ค่าทั่วไป
2088	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
2089	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.74** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2090	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.61** W/kg	ค่าทั่วไป
2091	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
2092	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2093	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.64** W/kg	ค่าทั่วไป
2094	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
2095	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.81** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2096	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.76** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2097	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.34** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2098	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
2099	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.48** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2100	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
2101	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.35** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2102	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
2103	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.51** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2104	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
2105	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.36** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2106	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
2107	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.54** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2108	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
2109	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.37** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2110	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
2111	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.58** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2112	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
2113	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.39** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2114	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
2115	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.60** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2116	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.28** W/kg	ค่าทั่วไป
2117	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.45** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2118	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
2119	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.65** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2120	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.38** W/kg	ค่าทั่วไป
2121	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2122	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2123	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2124	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2125	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2126	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2127	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2128	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2129	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2130	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.38** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2131	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.46** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2132	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2133	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.51** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2134	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.64** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2135	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.77** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2136	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.92** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2137	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.92** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2138	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2139	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2140	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.03** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2141	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2142	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2143	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2144	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2145	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2146	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2147	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2148	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2149	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2150	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.38** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2151	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2152	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2153	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.64** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

แหล่งข้อมูลจากผู้ผลิตและเงื่อนไขการทดสอบ

ใช้เลขตารางและเลขแถวเพื่อดูเงื่อนไขการทดสอบต้นฉบับ

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

ฉบับแก้ไข Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) เอกสารทางการ

PDF หน้า 28 · แถวข้อมูล 18-23, 32-37, 44-53, 64-73, 82-91, 98-103
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.
เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 29 · แถวข้อมูล 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.
เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 29 · แถวข้อมูล 25, 27, 29, 31, 39, 41, 43
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.
เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 29 · แถวข้อมูล 54-63, 74-81, 92-97
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).
เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 10 · แถวข้อมูล 104, 108, 112, 116, 144, 148, 152
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 26 · แถวข้อมูล 105, 107, 109, 111, 113, 115, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 185, 187, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 283, 285, 289, 291, 295, 297, 301, 303, 307, 309, 315, 317, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 367, 369, 373, 375, 381, 383, 389, 391, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 10 · แถวข้อมูล 106, 110, 114, 117, 146, 150, 154
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 11 · แถวข้อมูล 118, 122, 126, 130, 134
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 26 · แถวข้อมูล 119, 123, 127, 131, 135, 159, 163, 167, 171, 175
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

PDF หน้า 11 · แถวข้อมูล 120, 124, 128, 132, 136
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF หน้า 26 · แถวข้อมูล 121, 125, 129, 133, 137, 161, 165, 169, 173, 177
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF หน้า 13 · แถวข้อมูล 138, 140, 142, 188, 192, 196, 200
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 13 · แถวข้อมูล 139, 141, 143, 190, 194, 198, 202
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 156, 224, 226
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 157, 225, 227
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 12 · แถวข้อมูล 158, 162, 166, 170, 174, 178
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 12 · แถวข้อมูล 160, 164, 168, 172, 176, 179
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 180, 182
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 181, 183
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF หน้า 10 · แถวข้อมูล 184, 282, 352, 356, 422, 426, 430
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 3 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 186, 284, 354, 358, 424, 428, 432**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 3 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 204, 208, 212, 216, 220, 288, 294, 300, 306, 314, 320, 360, 366, 372, 380, 388, 434, 438, 442**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 206, 210, 214, 218, 222, 290, 296, 302, 308, 316, 321, 362, 368, 374, 382, 390, 436, 440, 444**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 228, 234, 242, 250, 258, 324, 330, 336, 344, 396, 402, 408, 416**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 229, 231, 235, 237, 243, 245, 251, 253, 259, 261, 325, 327, 331, 333, 337, 339, 345, 347, 397, 399, 403, 405, 409, 411, 417, 419**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 230, 236, 244, 252, 260, 326, 332, 338, 346, 398, 404, 410, 418**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 232, 238, 246, 254, 262**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 233, 240, 248, 256, 263**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 239, 241, 247, 249, 255, 257, 341, 343, 349, 351, 413, 415**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.2 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 264, 266, 270, 274, 278**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 265, 268, 272, 276, 280
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 28 · แถวข้อมูล 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.3 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 286
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 8 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 287
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 8 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 13 · แถวข้อมูล 292, 298, 304, 310, 318, 322, 364, 370, 376, 384, 392
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 13 · แถวข้อมูล 293, 299, 305, 312, 319, 323, 365, 371, 378, 386, 394
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 27 · แถวข้อมูล 311, 313, 377, 379, 385, 387, 393, 395
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.2 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 328, 334, 340, 348, 400, 406, 412, 420
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 329, 335, 342, 350, 401, 407, 414, 421
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Shougang

Shougang Cold Rolled Grain-Oriented Electrical Steel Product Manual
ฉบับแก้ไข 2025 catalogue (official catalogue label; PDF dated 2025-07-23) เอกสารทางการ

PDF หน้า 9 · แถวข้อมูล 1915, 1937, 1971, 2003
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 8 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1916, 1938, 1972, 2004**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 8 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1917, 1919, 1921, 1923, 1939, 1941, 1943, 1945, 1947, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 2005, 2007, 2009, 2011, 2027, 2029, 2031, 2033**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 1 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1918, 1920, 1922, 1924, 1940, 1942, 1944, 1946, 1948, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 2006, 2008, 2010, 2012, 2028, 2030, 2032, 2034**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 1 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1925, 1929, 1933, 1935, 1949, 1951, 1955, 1963, 1969, 1983, 1985, 1987, 1995, 2001, 2013, 2015, 2021, 2025, 2035, 2037, 2039, 2043**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 2 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1926, 1930, 1934, 1936, 1950, 1952, 1956, 1964, 1970, 1984, 1986, 1988, 1996, 2002, 2014, 2016, 2022, 2026, 2036, 2038, 2040, 2044**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 2 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1927, 1931, 1953, 1959, 1965, 1991, 1997, 2019, 2023, 2041**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 3 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1928, 1932, 1954, 1960, 1966, 1992, 1998, 2020, 2024, 2042**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 3 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1957, 1989, 2017**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 7 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1958, 1990, 2018**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 7 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1961, 1967, 1993, 1999**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 4 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1962, 1968, 1994, 2000**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 4 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets
ฉบับแก้ไข D003jec_04_202407f เอกสารทางการ

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 1727-1732, 1743-1752, 1773-1778**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 1733-1736, 1753-1760**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 1737-1740, 1761-1768, 1779-1786, 1793-1802, 1809-1816**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE HI-B, Typical · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 1741-1742, 1769-1772, 1787-1792, 1803-1808**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE, Typical · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1817-1822, 1825-1830**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1823-1824, 1831-1848**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE AISI, Typical · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets
ฉบับแก้ไข Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR เอกสารทางการ

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1534, 1536, 1579, 1581-1582, 1584, 1612, 1614-1615, 1617-1618, 1620, 1639, 1641-1642, 1644-1645, 1647**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 1535, 1580, 1583, 1613, 1616, 1619, 1640, 1643, 1646**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JG CORE: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1537, 1539-1540, 1542-1543, 1545, 1585, 1587-1588, 1590, 1621, 1623-1624, 1626-1627, 1629, 1648, 1651, 1653-1654, 1656**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 1538, 1541, 1544, 1586, 1589, 1622, 1625, 1628, 1652, 1655**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGH CORE: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1546, 1548-1549, 1551**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 1547, 1550**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGHE CORE: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1552, 1554-1555, 1557-1558, 1560, 1591, 1593-1594, 1596-1597, 1599, 1630, 1632-1633, 1635-1636, 1638, 1657, 1659-1660, 1662**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 1553, 1556, 1559, 1592, 1595, 1598, 1631, 1634, 1637, 1658, 1661**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGS CORE: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1561, 1563-1564, 1566-1567, 1569, 1600, 1602-1603, 1605**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 1562, 1565, 1568, 1601, 1604**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGSD CORE: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1570, 1572-1573, 1575-1576, 1578, 1606, 1608-1609, 1611**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 1571, 1574, 1577, 1607, 1610**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGSE CORE: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 1649**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGH CORE: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1650**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 1663, 1665, 1667, 1669, 1671, 1673, 1675, 1677, 1679, 1681, 1683, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1697, 1699, 1701, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ AISI: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 1664, 1666, 1668, 1670, 1672, 1674, 1676, 1678, 1680, 1682, 1684, 1688, 1690, 1692, 1694, 1696, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1708, 1710, 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ AISI: Typical Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 1685**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ AISI: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 1686**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ AISI: Typical Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

POSCO

Electrical Steel: Grain-Oriented (English GO Catalog)
ฉบับแก้ไข 2022 catalog; no additional revision stated เอกสารทางการ

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 1849, 1851-1852, 1854-1855, 1857, 1876, 1878-1879, 1881, 1897, 1899-1900, 1902**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PH-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 1850, 1853, 1856, 1877, 1880, 1898, 1901**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PH-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1858, 1860-1861, 1863-1864, 1866, 1882, 1884-1885, 1887-1888, 1890, 1903, 1905-1906, 1908**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PHD-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1859, 1862, 1865, 1883, 1886, 1889, 1904, 1907**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PHD-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1867, 1869-1870, 1872**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PHE-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1868, 1871**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PHE-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 1873, 1875, 1891, 1893-1894, 1896, 1909, 1911-1912, 1914**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PG-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 1874, 1892, 1895, 1910, 1913**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PG-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency

ฉบับแก้ไข 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) เอกสารทางการ

PDF หน้า 11 · แถวข้อมูล 1
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 12, guaranteed magnetic properties · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF หน้า 11 · แถวข้อมูล 2-6
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 12, guaranteed magnetic properties · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF หน้า 12 · แถวข้อมูล 7-12
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 13, guaranteed magnetic properties · การทดสอบแผ่นเดี่ยวและการแปลงค่าตาม IEC 60404-8-7
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF หน้า 12 · แถวข้อมูล 13
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 13, guaranteed magnetic properties · การทดสอบแผ่นเดี่ยวและการแปลงค่าตาม IEC 60404-8-7
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF หน้า 10 · แถวข้อมูล 14-17
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 11, guaranteed magnetic properties · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range

ฉบับแก้ไข 03/2026 (printed, back cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 23 · แถวข้อมูล 2121-2135
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ powercore magnetic properties (BIS 3024) · โครงทดสอบ Epstein หรือการทดสอบแผ่นเดี่ยว (IS 649)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

PDF หน้า 22 · แถวข้อมูล 2136-2153
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ powercore magnetic properties (IEC 60404-8-7) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3) พร้อมการแปลงค่าที่เผยแพร่
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Mill publishes SST values after converting losses at 1.7 T by 0.925 (IEC 60404-8-7) and J800 by 1.01. Grades are laser domain refined unless otherwise agreed; guaranteed properties require written agreement.

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel

ฉบับแก้ไข Bochnia 2023 (printed, back cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 7 · แถวข้อมูล 2045, 2047, 2049, 2051, 2053, 2055, 2057, 2059, 2061, 2063, 2068, 2070
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO DR magnetic properties (W/lb) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 7 · แถวข้อมูล 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2069, 2071
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO DR magnetic properties (W/kg) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 6 · แถวข้อมูล 2065, 2067, 2072, 2074-2077, 2079-2080, 2082-2083, 2085-2088, 2090-2091, 2093-2094, 2096
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO magnetic properties (W/kg) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 2066, 2073, 2078, 2081, 2084, 2089, 2092, 2095**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO magnetic properties (W/lb) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 2097, 2099, 2101, 2103, 2105, 2107**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO DR magnetic properties (W/lb) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 2098, 2100, 2102, 2104, 2106, 2108**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO DR magnetic properties (W/kg) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 2109, 2111, 2113, 2115, 2117, 2119**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO magnetic properties (W/lb) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 2110, 2112, 2114, 2116, 2118, 2120**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO magnetic properties (W/kg) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels
ฉบับแก้ไข May 2021 (printed, back cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 918, 920, 923, 925, 927-928, 931-932, 935, 937-938, 941-942, 945, 947, 950, 953, 956, 959, 1125, 1127-1128, 1131-1132, 1134, 1137, 1139-1140, 1142, 1145-1146, 1148, 1151, 1154, 1156, 1159, 1162, 1165, 1247-1248, 1251-1252, 1254, 1257-1258, 1260, 1263, 1265-1266, 1268, 1270, 1272, 1276, 1279, 1281, 1284, 1287, 1368, 1370, 1372, 1374, 1377-1378, 1380, 1383, 1385, 1387, 1389-1390, 1392, 1395, 1397, 1400, 1404, 1406, 1409**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Typical core loss · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 919, 921-922, 924, 926, 929-930, 933-934, 936, 939-940, 943-944, 949, 951, 955, 957-958, 1124, 1126, 1129-1130, 1133, 1135-1136, 1138, 1141, 1143-1144, 1147, 1149-1150, 1155, 1157, 1160, 1163-1164, 1246, 1249-1250, 1253, 1255-1256, 1259, 1261-1262, 1264, 1267, 1269, 1271, 1273, 1277-1278, 1283, 1285-1286, 1369, 1371, 1373, 1375-1376, 1379, 1381-1382, 1384, 1386, 1388, 1391, 1393-1394, 1399, 1401, 1405, 1407-1408**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Typical core loss · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 946, 952, 1152, 1158, 1274, 1280, 1396, 1402**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 948, 954, 1153, 1161, 1275, 1282, 1398, 1403**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 960, 963, 965, 967-968, 970, 973-974, 977-978, 981, 983-984, 986, 989-990, 993, 995-996, 1166, 1168, 1170, 1173-1174, 1177, 1179-1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1193, 1195, 1197-1198, 1201, 1203, 1288, 1291-1292, 1295-1296, 1298, 1301, 1303, 1305-1306, 1309, 1311-1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1323, 1325, 1411, 1413, 1415-1416, 1419, 1421-1422, 1425, 1427-1428, 1430, 1432, 1435, 1437, 1439-1440, 1443-1444, 1446**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Typical RMS exciting power · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 961-962, 964, 966, 969, 971-972, 975-976, 979-980, 982, 985, 987-988, 991-992, 994, 997, 1167, 1169, 1171-1172, 1175-1176, 1178, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191-1192, 1194, 1196, 1199-1200, 1202, 1289-1290, 1293-1294, 1297, 1299-1300, 1302, 1304, 1307-1308, 1310, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321-1322, 1324, 1410, 1412, 1414, 1417-1418, 1420, 1423-1424, 1426, 1429, 1431, 1433-1434, 1436, 1438, 1441-1442, 1445, 1447**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Typical RMS exciting power · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels
ฉบับแก้ไข October 2023 (printed, back cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 834-847, 850-851, 853, 855-856, 876-889, 892-893, 896-898, 998-1011, 1013, 1015, 1018-1020, 1082-1095, 1097, 1099, 1102-1104**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 8 – Typical core loss · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 848, 852, 890, 894, 1012, 1016, 1054, 1058, 1096, 1100, 1218, 1222, 1340, 1344, 1462, 1466**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ TABLE 1 - GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF หน้า 4 · **แถวข้อมูล 849, 854, 891, 895, 1014, 1017, 1055, 1060, 1098, 1101, 1219, 1224, 1341, 1346, 1464, 1468**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ TABLE 2 - TYPICAL CORE LOSS · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 857-875, 899-917, 1021-1039, 1105-1123**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 10 – Typical RMS exciting power · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 1040-1053, 1056-1057, 1059, 1061-1062, 1204-1217, 1220-1221, 1223, 1225-1226, 1326-1339, 1342-1343, 1345, 1347-1348, 1448-1461, 1463, 1465, 1467, 1469-1470**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 – Typical core loss · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 1063-1081, 1227-1245, 1349-1367, 1471-1489**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 11 – Typical RMS exciting power · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel
ฉบับแก้ไข October 2024 (printed, back cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 468, 470, 473, 475-476, 479-480, 482, 484, 486, 489-490, 493-494, 498, 500, 504, 506, 508, 548-561, 564-565, 568-570, 590, 592, 594, 596, 598, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613-614, 617, 621, 623, 625, 628, 630, 670-683, 685, 687, 690-692, 713-714, 716, 718, 721, 723, 725-726, 728, 730, 732, 734, 737, 739, 742, 745, 749-750, 752, 792-805, 807, 809, 812-814**

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 8 – Typical core loss · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 469, 471-472, 474, 477-478, 481, 483, 485, 487-488, 491-492, 495, 497, 501, 505, 507, 509, 591, 593, 595, 597, 599-600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 615-616, 619, 622, 627, 629, 631, 712, 715, 717, 719-720, 722, 724, 727, 729, 731, 733, 735-736, 738, 741, 744, 748, 751, 753**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 10 – Typical core loss · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 496, 502, 562, 566, 618, 624, 684, 688, 740, 746, 806, 810**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 1 – Guaranteed core loss · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 499, 503, 563, 567, 620, 626, 686, 689, 743, 747, 808, 811**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 510, 513, 515-516, 519, 521-522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 537-538, 541-542, 545-546, 632, 635-636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 655-656, 659-660, 662, 665-666, 669, 754, 757, 759-760, 762, 764, 767-768, 771-772, 775-776, 779, 781, 783, 785, 787, 789-790**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 10, lower panel – RMS exciting power · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 511-512, 514, 517-518, 520, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535-536, 539-540, 543-544, 547, 571-589, 633-634, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653-654, 657-658, 661, 663-664, 667-668, 693-711, 755-756, 758, 761, 763, 765-766, 769-770, 773-774, 777-778, 780, 782, 784, 786, 788, 791, 815-833**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 – Typical RMS exciting power · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels
ฉบับแก้ไข July 2025 (printed, back cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 4 · **แถวข้อมูล 446-459, 461-462, 465-467, 1490-1503, 1505-1506, 1509-1525, 1527-1528, 1531-1533**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 – Typical core loss · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 460, 464, 1504, 1508, 1526, 1530**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF หน้า 2 · **แถวข้อมูล 463, 1507, 1529**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 1 – Guaranteed core loss · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

การรวบรวมข้อมูลโดยอิสระ

Chenfan Electric รวบรวมโดยอิสระจากข้อมูลที่ผู้ผลิตเหล็กเผยแพร่ โดยไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต
ให้ใช้ข้อกำหนดของผู้ผลิตเหล็กและเงื่อนไขการสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเกณฑ์ตรวจรับ ค่าทั่วไปและค่าอ้างอิงใช้ประกอบการประเมิน
ข้อมูลแถบเหล็กใช้เพื่ออ้างอิงทางวิศวกรรม ต้องตรวจสอบค่าการสูญเสียของแกนที่ผลิตเสร็จแยกต่างหาก
ฉบับแก้ไข 2026-11-14.2