ข้อมูลอ้างอิง CRGO ฉบับสมบูรณ์

ข้อมูลทางเทคนิค CRGO

สรุปข้อมูลในรายงาน

เอกสารข้อมูลเกรด	473
ค่าที่เผยแพร่	5662
ความถี่ที่มีข้อมูลเผยแพร่	50 Hz / 60 Hz
ช่วงความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่เผยแพร่	0.1-1.9 T
จำนวนระดับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	19

สมรรถนะที่ 50 Hz

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1	**H100-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2	**H100-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3	**H105-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4	**H110-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
5	**H110-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
6	**H120-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
7	**L080-23** Aperam	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
8	**L085-23** Aperam	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
9	**L085-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
10	**L090-23** Aperam	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
11	**L090-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
12	**L095-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
13	**L100-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
14	**R120-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
15	**R130-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
16	**R130-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
17	**R140-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.40** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
18	**18QG080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าทั่วไป
19	**18QG080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
20	**18QG085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าทั่วไป
21	**18QG085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
22	**18QG095** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
23	**18QG095** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
24	**18RK065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	ค่าทั่วไป
25	**18RK065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
26	**18RK070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	ค่าทั่วไป
27	**18RK070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
28	**18RK075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	ค่าทั่วไป
29	**18RK075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
30	**18RK085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	ค่าทั่วไป
31	**18RK085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
32	**20QG080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
33	**20QG080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
34	**20QG085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
35	**20QG085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
36	**20QG095** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าทั่วไป
37	**20QG095** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
38	**20RK070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	ค่าทั่วไป
39	**20RK070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
40	**20RK075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	ค่าทั่วไป
41	**20RK075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
42	**20RK085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
43	**20RK085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
44	**23Q110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
45	**23Q110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
46	**23QG085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
47	**23QG085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
48	**23QG090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
49	**23QG090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
50	**23QG095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
51	**23QG095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
52	**23QG100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
53	**23QG100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
54	**23RK075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าทั่วไป
55	**23RK075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
56	**23RK080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
57	**23RK080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
58	**23RK085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าทั่วไป
59	**23RK085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
60	**23RK090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
61	**23RK090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
62	**23RK100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
63	**23RK100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
64	**27Q120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
65	**27Q120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
66	**27QG090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
67	**27QG090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
68	**27QG095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
69	**27QG095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
70	**27QG100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
71	**27QG100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
72	**27QG120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
73	**27QG120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
74	**27RK085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
75	**27RK085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
76	**27RK090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
77	**27RK090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
78	**27RK095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
79	**27RK095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
80	**27RK100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
81	**27RK100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
82	**30Q120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
83	**30Q120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
84	**30Q130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
85	**30Q130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าทั่วไป
86	**30QG100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
87	**30QG100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
88	**30QG105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
89	**30QG105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
90	**30QG120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
91	**30QG120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
92	**30RK095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
93	**30RK095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
94	**30RK100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
95	**30RK100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
96	**30RK105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
97	**30RK105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
98	**35Q145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
99	**35Q145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
100	**35Q155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
101	**35Q155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
102	**35QG135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
103	**35QG135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
104	**B18HS065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
105	**B18HS065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
106	**B18HS070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
107	**B18HS070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
108	**B18HS075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
109	**B18HS075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
110	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
111	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	ค่าทั่วไป
112	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
113	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
114	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
115	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าทั่วไป
116	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
117	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
118	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
119	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าทั่วไป
120	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
121	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
122	**B18P085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
123	**B18P085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
124	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.41** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
125	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.40** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
126	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
127	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.54** W/kg	ค่าทั่วไป
128	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
129	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	ค่าทั่วไป
130	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
131	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
132	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
133	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	ค่าทั่วไป
134	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
135	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
136	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
137	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	ค่าทั่วไป
138	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
139	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
140	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
141	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	ค่าทั่วไป
142	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
143	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
144	**B20HS065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
145	**B20HS065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
146	**B20HS070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
147	**B20HS070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
148	**B20HS075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
149	**B20HS075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
150	**B20HS075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
151	**B20HS080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
152	**B20HS080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
153	**B20HS080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
154	**B20HS085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
155	**B20HS085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
156	**B20HS085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
157	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
158	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าทั่วไป
159	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
160	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
161	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
162	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
163	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
164	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
165	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
166	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าทั่วไป
167	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
168	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
169	**B20PD080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
170	**B20PD080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
171	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
172	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	ค่าทั่วไป
173	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
174	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
175	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
176	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	ค่าทั่วไป
177	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
178	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
179	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
180	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	ค่าทั่วไป
181	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
182	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
183	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
184	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	ค่าทั่วไป
185	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
186	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
187	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
188	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าทั่วไป
189	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
190	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
191	**B20R085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
192	**B20R085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
193	**B20RD065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
194	**B20RD065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
195	**B20RD070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
196	**B20RD070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
197	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
198	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
199	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
200	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
201	**B23HS070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
202	**B23HS070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
203	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
204	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าทั่วไป
205	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
206	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
207	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
208	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าทั่วไป
209	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
210	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
211	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
212	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าทั่วไป
213	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
214	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
215	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
216	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
217	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
218	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
219	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
220	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าทั่วไป
221	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
222	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
223	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
224	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
225	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
226	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
227	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
228	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
229	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
230	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
231	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
232	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
233	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
234	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
235	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
236	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
237	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
238	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
239	**B23PD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
240	**B23PD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
241	**B23PD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
242	**B23PD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
243	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
244	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	ค่าทั่วไป
245	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
246	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
247	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
248	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
249	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
250	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
251	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	ค่าทั่วไป
252	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
253	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
254	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
255	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	ค่าทั่วไป
256	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
257	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
258	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
259	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	ค่าทั่วไป
260	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
261	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
262	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
263	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
264	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
265	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
266	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
267	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
268	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
269	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	ค่าทั่วไป
270	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
271	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
272	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
273	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
274	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
275	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
276	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
277	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
278	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
279	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	ค่าทั่วไป
280	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
281	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
282	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
283	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
284	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
285	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
286	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
287	**B23RD070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
288	**B23RD070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
289	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
290	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าทั่วไป
291	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
292	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
293	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
294	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
295	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
296	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
297	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
298	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
299	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
300	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
301	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
302	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าทั่วไป
303	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
304	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
305	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
306	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
307	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
308	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
309	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
310	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
311	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
312	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
313	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
314	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
315	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
316	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
317	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
318	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
319	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
320	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
321	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
322	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
323	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
324	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
325	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
326	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
327	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
328	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
329	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
330	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
331	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
332	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
333	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
334	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
335	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
336	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
337	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
338	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
339	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
340	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
341	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
342	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
343	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
344	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
345	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
346	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
347	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
348	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
349	**B27P120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
350	**B27P120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
351	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
352	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
353	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
354	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
355	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
356	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
357	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
358	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
359	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
360	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
361	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
362	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
363	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
364	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
365	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
366	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
367	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
368	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
369	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
370	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
371	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
372	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
373	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
374	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
375	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
376	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
377	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	ค่าทั่วไป
378	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
379	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
380	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
381	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
382	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
383	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
384	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
385	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
386	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
387	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	ค่าทั่วไป
388	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
389	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
390	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
391	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
392	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
393	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
394	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
395	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
396	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
397	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
398	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
399	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
400	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
401	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
402	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
403	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
404	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
405	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
406	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
407	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
408	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
409	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
410	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
411	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
412	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
413	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
414	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
415	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
416	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
417	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
418	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
419	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	ค่าทั่วไป
420	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
421	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
422	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
423	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
424	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
425	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
426	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
427	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
428	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
429	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	ค่าทั่วไป
430	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
431	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
432	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
433	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
434	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
435	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
436	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
437	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
438	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
439	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	ค่าทั่วไป
440	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
441	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
442	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
443	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
444	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
445	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
446	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
447	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
448	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
449	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
450	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
451	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
452	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
453	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
454	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
455	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
456	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
457	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
458	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
459	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
460	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
461	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
462	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
463	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	ค่าทั่วไป
464	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
465	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
466	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
467	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
468	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
469	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
470	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
471	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
472	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
473	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
474	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
475	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
476	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
477	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
478	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
479	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
480	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
481	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
482	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
483	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
484	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
485	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
486	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
487	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
488	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
489	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
490	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
491	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
492	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
493	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
494	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
495	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00265** W/kg	ค่าทั่วไป
496	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00962** W/kg	ค่าทั่วไป
497	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0208** W/kg	ค่าทั่วไป
498	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0363** W/kg	ค่าทั่วไป
499	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** W/kg	ค่าทั่วไป
500	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0799** W/kg	ค่าทั่วไป
501	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1083** W/kg	ค่าทั่วไป
502	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1412** W/kg	ค่าทั่วไป
503	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1786** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
504	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** W/kg	ค่าทั่วไป
505	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.267** W/kg	ค่าทั่วไป
506	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** W/kg	ค่าทั่วไป
507	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/kg	ค่าทั่วไป
508	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/kg	ค่าทั่วไป
509	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** W/kg	ค่าทั่วไป
510	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.49** W/kg	ค่าทั่วไป
511	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.576** W/kg	ค่าทั่วไป
512	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
513	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.677** W/kg	ค่าทั่วไป
514	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
515	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.822** W/kg	ค่าทั่วไป
516	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.140** W/kg	ค่าทั่วไป
517	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	ค่าทั่วไป
518	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00317** W/kg	ค่าทั่วไป
519	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01260** W/kg	ค่าทั่วไป
520	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01191** W/kg	ค่าทั่วไป
521	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0262** W/kg	ค่าทั่วไป
522	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	ค่าทั่วไป
523	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/kg	ค่าทั่วไป
524	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0476** W/kg	ค่าทั่วไป
525	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** W/kg	ค่าทั่วไป
526	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0702** W/kg	ค่าทั่วไป
527	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1031** W/kg	ค่าทั่วไป
528	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0995** W/kg	ค่าทั่วไป
529	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1337** W/kg	ค่าทั่วไป
530	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1383** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
531	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1726** W/kg	ค่าทั่วไป
532	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1785** W/kg	ค่าทั่วไป
533	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.224** W/kg	ค่าทั่วไป
534	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** W/kg	ค่าทั่วไป
535	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.266** W/kg	ค่าทั่วไป
536	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.275** W/kg	ค่าทั่วไป
537	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.320** W/kg	ค่าทั่วไป
538	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** W/kg	ค่าทั่วไป
539	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.381** W/kg	ค่าทั่วไป
540	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** W/kg	ค่าทั่วไป
541	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** W/kg	ค่าทั่วไป
542	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.447** W/kg	ค่าทั่วไป
543	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.539** W/kg	ค่าทั่วไป
544	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.521** W/kg	ค่าทั่วไป
545	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
546	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** W/kg	ค่าทั่วไป
547	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	ค่าทั่วไป
548	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.624** W/kg	ค่าทั่วไป
549	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.697** W/kg	ค่าทั่วไป
550	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.724** W/kg	ค่าทั่วไป
551	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
552	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.852** W/kg	ค่าทั่วไป
553	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
554	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.826** W/kg	ค่าทั่วไป
555	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.037** W/kg	ค่าทั่วไป
556	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.064** W/kg	ค่าทั่วไป
557	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.496** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
558	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.545** W/kg	ค่าทั่วไป
559	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00676** VA/kg	ค่าทั่วไป
560	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00628** VA/kg	ค่าทั่วไป
561	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0219** VA/kg	ค่าทั่วไป
562	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0231** VA/kg	ค่าทั่วไป
563	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0457** VA/kg	ค่าทั่วไป
564	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** VA/kg	ค่าทั่วไป
565	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0757** VA/kg	ค่าทั่วไป
566	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0772** VA/kg	ค่าทั่วไป
567	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1121** VA/kg	ค่าทั่วไป
568	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1110** VA/kg	ค่าทั่วไป
569	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1513** VA/kg	ค่าทั่วไป
570	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1510** VA/kg	ค่าทั่วไป
571	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1948** VA/kg	ค่าทั่วไป
572	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1953** VA/kg	ค่าทั่วไป
573	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.243** VA/kg	ค่าทั่วไป
574	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.244** VA/kg	ค่าทั่วไป
575	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.295** VA/kg	ค่าทั่วไป
576	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.297** VA/kg	ค่าทั่วไป
577	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.355** VA/kg	ค่าทั่วไป
578	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.352** VA/kg	ค่าทั่วไป
579	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.419** VA/kg	ค่าทั่วไป
580	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.414** VA/kg	ค่าทั่วไป
581	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.490** VA/kg	ค่าทั่วไป
582	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.485** VA/kg	ค่าทั่วไป
583	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.565** VA/kg	ค่าทั่วไป
584	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.570** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
585	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.658** VA/kg	ค่าทั่วไป
586	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.667** VA/kg	ค่าทั่วไป
587	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.781** VA/kg	ค่าทั่วไป
588	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.788** VA/kg	ค่าทั่วไป
589	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.922** VA/kg	ค่าทั่วไป
590	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.954** VA/kg	ค่าทั่วไป
591	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.260** VA/kg	ค่าทั่วไป
592	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.264** VA/kg	ค่าทั่วไป
593	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.29** VA/kg	ค่าทั่วไป
594	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.19** VA/kg	ค่าทั่วไป
595	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.57** VA/kg	ค่าทั่วไป
596	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.35** VA/kg	ค่าทั่วไป
597	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00289** W/kg	ค่าทั่วไป
598	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01082** W/kg	ค่าทั่วไป
599	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0236** W/kg	ค่าทั่วไป
600	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0413** W/kg	ค่าทั่วไป
601	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0635** W/kg	ค่าทั่วไป
602	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0903** W/kg	ค่าทั่วไป
603	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1218** W/kg	ค่าทั่วไป
604	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1578** W/kg	ค่าทั่วไป
605	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1984** W/kg	ค่าทั่วไป
606	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.244** W/kg	ค่าทั่วไป
607	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.296** W/kg	ค่าทั่วไป
608	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.354** W/kg	ค่าทั่วไป
609	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.418** W/kg	ค่าทั่วไป
610	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.487** W/kg	ค่าทั่วไป
611	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
612	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.56** W/kg	ค่าทั่วไป
613	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.565** W/kg	ค่าทั่วไป
614	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.655** W/kg	ค่าทั่วไป
615	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
616	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.773** W/kg	ค่าทั่วไป
617	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
618	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.967** W/kg	ค่าทั่วไป
619	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.365** W/kg	ค่าทั่วไป
620	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00578** VA/kg	ค่าทั่วไป
621	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.02000** VA/kg	ค่าทั่วไป
622	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0417** VA/kg	ค่าทั่วไป
623	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0693** VA/kg	ค่าทั่วไป
624	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1022** VA/kg	ค่าทั่วไป
625	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	ค่าทั่วไป
626	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1834** VA/kg	ค่าทั่วไป
627	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.232** VA/kg	ค่าทั่วไป
628	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.288** VA/kg	ค่าทั่วไป
629	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.354** VA/kg	ค่าทั่วไป
630	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.433** VA/kg	ค่าทั่วไป
631	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.529** VA/kg	ค่าทั่วไป
632	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.648** VA/kg	ค่าทั่วไป
633	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.795** VA/kg	ค่าทั่วไป
634	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.980** VA/kg	ค่าทั่วไป
635	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.228** VA/kg	ค่าทั่วไป
636	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.660** VA/kg	ค่าทั่วไป
637	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.87** VA/kg	ค่าทั่วไป
638	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.93** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
639	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00362** W/kg	ค่าทั่วไป
640	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00383** W/kg	ค่าทั่วไป
641	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01439** W/kg	ค่าทั่วไป
642	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01390** W/kg	ค่าทั่วไป
643	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	ค่าทั่วไป
644	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0308** W/kg	ค่าทั่วไป
645	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0539** W/kg	ค่าทั่วไป
646	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0551** W/kg	ค่าทั่วไป
647	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0826** W/kg	ค่าทั่วไป
648	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** W/kg	ค่าทั่วไป
649	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1192** W/kg	ค่าทั่วไป
650	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1168** W/kg	ค่าทั่วไป
651	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1593** W/kg	ค่าทั่วไป
652	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1563** W/kg	ค่าทั่วไป
653	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.205** W/kg	ค่าทั่วไป
654	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	ค่าทั่วไป
655	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	ค่าทั่วไป
656	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.257** W/kg	ค่าทั่วไป
657	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.308** W/kg	ค่าทั่วไป
658	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.314** W/kg	ค่าทั่วไป
659	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.378** W/kg	ค่าทั่วไป
660	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.371** W/kg	ค่าทั่วไป
661	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.449** W/kg	ค่าทั่วไป
662	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.441** W/kg	ค่าทั่วไป
663	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.518** W/kg	ค่าทั่วไป
664	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.526** W/kg	ค่าทั่วไป
665	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.602** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
666	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.612** W/kg	ค่าทั่วไป
667	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
668	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.707** W/kg	ค่าทั่วไป
669	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
670	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.698** W/kg	ค่าทั่วไป
671	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.817** W/kg	ค่าทั่วไป
672	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.805** W/kg	ค่าทั่วไป
673	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
674	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
675	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.956** W/kg	ค่าทั่วไป
676	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.950** W/kg	ค่าทั่วไป
677	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.177** W/kg	ค่าทั่วไป
678	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.168** W/kg	ค่าทั่วไป
679	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.622** W/kg	ค่าทั่วไป
680	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.637** W/kg	ค่าทั่วไป
681	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00677** VA/kg	ค่าทั่วไป
682	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00724** VA/kg	ค่าทั่วไป
683	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0252** VA/kg	ค่าทั่วไป
684	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	ค่าทั่วไป
685	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0507** VA/kg	ค่าทั่วไป
686	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0517** VA/kg	ค่าทั่วไป
687	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0847** VA/kg	ค่าทั่วไป
688	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0841** VA/kg	ค่าทั่วไป
689	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1233** VA/kg	ค่าทั่วไป
690	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1229** VA/kg	ค่าทั่วไป
691	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1676** VA/kg	ค่าทั่วไป
692	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1659** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
693	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.217** VA/kg	ค่าทั่วไป
694	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.213** VA/kg	ค่าทั่วไป
695	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	ค่าทั่วไป
696	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.265** VA/kg	ค่าทั่วไป
697	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.322** VA/kg	ค่าทั่วไป
698	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.329** VA/kg	ค่าทั่วไป
699	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.384** VA/kg	ค่าทั่วไป
700	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.393** VA/kg	ค่าทั่วไป
701	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.451** VA/kg	ค่าทั่วไป
702	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.463** VA/kg	ค่าทั่วไป
703	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.539** VA/kg	ค่าทั่วไป
704	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.526** VA/kg	ค่าทั่วไป
705	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.612** VA/kg	ค่าทั่วไป
706	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.625** VA/kg	ค่าทั่วไป
707	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.725** VA/kg	ค่าทั่วไป
708	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.708** VA/kg	ค่าทั่วไป
709	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.848** VA/kg	ค่าทั่วไป
710	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.830** VA/kg	ค่าทั่วไป
711	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.017** VA/kg	ค่าทั่วไป
712	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.989** VA/kg	ค่าทั่วไป
713	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	ค่าทั่วไป
714	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	ค่าทั่วไป
715	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.22** VA/kg	ค่าทั่วไป
716	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.08** VA/kg	ค่าทั่วไป
717	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.03** VA/kg	ค่าทั่วไป
718	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**8.04** VA/kg	ค่าทั่วไป
719	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00328** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
720	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01246** W/kg	ค่าทั่วไป
721	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	ค่าทั่วไป
722	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** W/kg	ค่าทั่วไป
723	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0738** W/kg	ค่าทั่วไป
724	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1050** W/kg	ค่าทั่วไป
725	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1415** W/kg	ค่าทั่วไป
726	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1837** W/kg	ค่าทั่วไป
727	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** W/kg	ค่าทั่วไป
728	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.284** W/kg	ค่าทั่วไป
729	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.344** W/kg	ค่าทั่วไป
730	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.410** W/kg	ค่าทั่วไป
731	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.483** W/kg	ค่าทั่วไป
732	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.562** W/kg	ค่าทั่วไป
733	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
734	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	ค่าทั่วไป
735	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.649** W/kg	ค่าทั่วไป
736	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.748** W/kg	ค่าทั่วไป
737	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
738	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.872** W/kg	ค่าทั่วไป
739	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
740	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.067** W/kg	ค่าทั่วไป
741	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.440** W/kg	ค่าทั่วไป
742	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00542** VA/kg	ค่าทั่วไป
743	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01918** VA/kg	ค่าทั่วไป
744	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0405** VA/kg	ค่าทั่วไป
745	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0681** VA/kg	ค่าทั่วไป
746	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1015** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
747	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	ค่าทั่วไป
748	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1845** VA/kg	ค่าทั่วไป
749	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.235** VA/kg	ค่าทั่วไป
750	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.292** VA/kg	ค่าทั่วไป
751	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.359** VA/kg	ค่าทั่วไป
752	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.439** VA/kg	ค่าทั่วไป
753	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.534** VA/kg	ค่าทั่วไป
754	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.650** VA/kg	ค่าทั่วไป
755	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.789** VA/kg	ค่าทั่วไป
756	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.954** VA/kg	ค่าทั่วไป
757	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.162** VA/kg	ค่าทั่วไป
758	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.526** VA/kg	ค่าทั่วไป
759	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.64** VA/kg	ค่าทั่วไป
760	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.17** VA/kg	ค่าทั่วไป
761	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	ค่าทั่วไป
762	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** W/kg	ค่าทั่วไป
763	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01613** W/kg	ค่าทั่วไป
764	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01586** W/kg	ค่าทั่วไป
765	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** W/kg	ค่าทั่วไป
766	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** W/kg	ค่าทั่วไป
767	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0593** W/kg	ค่าทั่วไป
768	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0603** W/kg	ค่าทั่วไป
769	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0917** W/kg	ค่าทั่วไป
770	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0902** W/kg	ค่าทั่วไป
771	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1267** W/kg	ค่าทั่วไป
772	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1288** W/kg	ค่าทั่วไป
773	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1687** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
774	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1717** W/kg	ค่าทั่วไป
775	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.220** W/kg	ค่าทั่วไป
776	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.216** W/kg	ค่าทั่วไป
777	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.269** W/kg	ค่าทั่วไป
778	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.275** W/kg	ค่าทั่วไป
779	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.329** W/kg	ค่าทั่วไป
780	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.337** W/kg	ค่าทั่วไป
781	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.405** W/kg	ค่าทั่วไป
782	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.395** W/kg	ค่าทั่วไป
783	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.479** W/kg	ค่าทั่วไป
784	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.468** W/kg	ค่าทั่วไป
785	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.548** W/kg	ค่าทั่วไป
786	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.561** W/kg	ค่าทั่วไป
787	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.650** W/kg	ค่าทั่วไป
788	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.636** W/kg	ค่าทั่วไป
789	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
790	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	ค่าทั่วไป
791	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
792	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.737** W/kg	ค่าทั่วไป
793	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.846** W/kg	ค่าทั่วไป
794	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.864** W/kg	ค่าทั่วไป
795	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
796	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.992** W/kg	ค่าทั่วไป
797	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
798	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.007** W/kg	ค่าทั่วไป
799	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.245** W/kg	ค่าทั่วไป
800	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.222** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
801	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.718** W/kg	ค่าทั่วไป
802	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.746** W/kg	ค่าทั่วไป
803	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00742** VA/kg	ค่าทั่วไป
804	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00689** VA/kg	ค่าทั่วไป
805	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0251** VA/kg	ค่าทั่วไป
806	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	ค่าทั่วไป
807	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0502** VA/kg	ค่าทั่วไป
808	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0512** VA/kg	ค่าทั่วไป
809	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0831** VA/kg	ค่าทั่วไป
810	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0839** VA/kg	ค่าทั่วไป
811	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1224** VA/kg	ค่าทั่วไป
812	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1218** VA/kg	ค่าทั่วไป
813	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	ค่าทั่วไป
814	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	ค่าทั่วไป
815	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	ค่าทั่วไป
816	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	ค่าทั่วไป
817	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	ค่าทั่วไป
818	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** VA/kg	ค่าทั่วไป
819	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.328** VA/kg	ค่าทั่วไป
820	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.330** VA/kg	ค่าทั่วไป
821	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.396** VA/kg	ค่าทั่วไป
822	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.394** VA/kg	ค่าทั่วไป
823	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.465** VA/kg	ค่าทั่วไป
824	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.469** VA/kg	ค่าทั่วไป
825	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.549** VA/kg	ค่าทั่วไป
826	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.544** VA/kg	ค่าทั่วไป
827	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.638** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
828	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.633** VA/kg	ค่าทั่วไป
829	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.732** VA/kg	ค่าทั่วไป
830	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.741** VA/kg	ค่าทั่วไป
831	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.867** VA/kg	ค่าทั่วไป
832	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.856** VA/kg	ค่าทั่วไป
833	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.024** VA/kg	ค่าทั่วไป
834	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.039** VA/kg	ค่าทั่วไป
835	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.311** VA/kg	ค่าทั่วไป
836	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.329** VA/kg	ค่าทั่วไป
837	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	ค่าทั่วไป
838	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	ค่าทั่วไป
839	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.36** VA/kg	ค่าทั่วไป
840	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.38** VA/kg	ค่าทั่วไป
841	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00361** W/kg	ค่าทั่วไป
842	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01382** W/kg	ค่าทั่วไป
843	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** W/kg	ค่าทั่วไป
844	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** W/kg	ค่าทั่วไป
845	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0818** W/kg	ค่าทั่วไป
846	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1159** W/kg	ค่าทั่วไป
847	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1556** W/kg	ค่าทั่วไป
848	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	ค่าทั่วไป
849	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	ค่าทั่วไป
850	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.310** W/kg	ค่าทั่วไป
851	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.374** W/kg	ค่าทั่วไป
852	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.444** W/kg	ค่าทั่วไป
853	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.522** W/kg	ค่าทั่วไป
854	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.607** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
855	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
856	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
857	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.702** W/kg	ค่าทั่วไป
858	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.811** W/kg	ค่าทั่วไป
859	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
860	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.946** W/kg	ค่าทั่วไป
861	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
862	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.145** W/kg	ค่าทั่วไป
863	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.551** W/kg	ค่าทั่วไป
864	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/kg	ค่าทั่วไป
865	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0208** VA/kg	ค่าทั่วไป
866	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0438** VA/kg	ค่าทั่วไป
867	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0736** VA/kg	ค่าทั่วไป
868	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1092** VA/kg	ค่าทั่วไป
869	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1505** VA/kg	ค่าทั่วไป
870	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1974** VA/kg	ค่าทั่วไป
871	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.251** VA/kg	ค่าทั่วไป
872	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.312** VA/kg	ค่าทั่วไป
873	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.383** VA/kg	ค่าทั่วไป
874	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.466** VA/kg	ค่าทั่วไป
875	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.563** VA/kg	ค่าทั่วไป
876	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.679** VA/kg	ค่าทั่วไป
877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.818** VA/kg	ค่าทั่วไป
878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.993** VA/kg	ค่าทั่วไป
879	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.234** VA/kg	ค่าทั่วไป
880	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.635** VA/kg	ค่าทั่วไป
881	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.70** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
882	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.88** VA/kg	ค่าทั่วไป
883	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00140** W/lb	ค่าทั่วไป
884	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00528** W/lb	ค่าทั่วไป
885	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0117** W/lb	ค่าทั่วไป
886	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0205** W/lb	ค่าทั่วไป
887	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	ค่าทั่วไป
888	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0451** W/lb	ค่าทั่วไป
889	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.061** W/lb	ค่าทั่วไป
890	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0791** W/lb	ค่าทั่วไป
891	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0995** W/lb	ค่าทั่วไป
892	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	ค่าทั่วไป
893	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	ค่าทั่วไป
894	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.176** W/lb	ค่าทั่วไป
895	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.208** W/lb	ค่าทั่วไป
896	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.246** W/lb	ค่าทั่วไป
897	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
898	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	ค่าทั่วไป
899	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	ค่าทั่วไป
900	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.352** W/lb	ค่าทั่วไป
901	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.479** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
902	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	ค่าทั่วไป
903	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	ค่าทั่วไป
904	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.607** W/lb	ค่าทั่วไป
905	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.797** W/lb	ค่าทั่วไป
906	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00399** VA/lb	ค่าทั่วไป
907	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	ค่าทั่วไป
908	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
909	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0433** VA/lb	ค่าทั่วไป
910	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0621** VA/lb	ค่าทั่วไป
911	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0829** VA/lb	ค่าทั่วไป
912	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.106** VA/lb	ค่าทั่วไป
913	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.131** VA/lb	ค่าทั่วไป
914	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	ค่าทั่วไป
915	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.188** VA/lb	ค่าทั่วไป
916	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.223** VA/lb	ค่าทั่วไป
917	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.263** VA/lb	ค่าทั่วไป
918	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.314** VA/lb	ค่าทั่วไป
919	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.382** VA/lb	ค่าทั่วไป
920	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** VA/lb	ค่าทั่วไป
921	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.698** VA/lb	ค่าทั่วไป
922	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** VA/lb	ค่าทั่วไป
923	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	ค่าทั่วไป
924	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.0** VA/lb	ค่าทั่วไป
925	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00148** W/lb	ค่าทั่วไป
926	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00547** W/lb	ค่าทั่วไป
927	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0119** W/lb	ค่าทั่วไป
928	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0206** W/lb	ค่าทั่วไป
929	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	ค่าทั่วไป
930	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0450** W/lb	ค่าทั่วไป
931	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0607** W/lb	ค่าทั่วไป
932	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0788** W/lb	ค่าทั่วไป
933	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0994** W/lb	ค่าทั่วไป
934	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	ค่าทั่วไป
935	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
936	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.177** W/lb	ค่าทั่วไป
937	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.210** W/lb	ค่าทั่วไป
938	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.248** W/lb	ค่าทั่วไป
939	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
940	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.295** W/lb	ค่าทั่วไป
941	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.294** W/lb	ค่าทั่วไป
942	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.358** W/lb	ค่าทั่วไป
943	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.488** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
944	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	ค่าทั่วไป
945	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	ค่าทั่วไป
946	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.638** W/lb	ค่าทั่วไป
947	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.84** W/lb	ค่าทั่วไป
948	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00347** VA/lb	ค่าทั่วไป
949	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	ค่าทั่วไป
950	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** VA/lb	ค่าทั่วไป
951	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0366** VA/lb	ค่าทั่วไป
952	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0526** VA/lb	ค่าทั่วไป
953	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0703** VA/lb	ค่าทั่วไป
954	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0900** VA/lb	ค่าทั่วไป
955	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.112** VA/lb	ค่าทั่วไป
956	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** VA/lb	ค่าทั่วไป
957	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.162** VA/lb	ค่าทั่วไป
958	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.193** VA/lb	ค่าทั่วไป
959	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** VA/lb	ค่าทั่วไป
960	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.272** VA/lb	ค่าทั่วไป
961	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** VA/lb	ค่าทั่วไป
962	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.426** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
963	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.608** VA/lb	ค่าทั่วไป
964	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** VA/lb	ค่าทั่วไป
965	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	ค่าทั่วไป
966	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	ค่าทั่วไป
967	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00154** W/lb	ค่าทั่วไป
968	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	ค่าทั่วไป
969	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00581** W/lb	ค่าทั่วไป
970	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0127** W/lb	ค่าทั่วไป
971	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0125** W/lb	ค่าทั่วไป
972	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0218** W/lb	ค่าทั่วไป
973	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0222** W/lb	ค่าทั่วไป
974	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0343** W/lb	ค่าทั่วไป
975	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	ค่าทั่วไป
976	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0489** W/lb	ค่าทั่วไป
977	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0477** W/lb	ค่าทั่วไป
978	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0641** W/lb	ค่าทั่วไป
979	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0659** W/lb	ค่าทั่วไป
980	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0854** W/lb	ค่าทั่วไป
981	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0829** W/lb	ค่าทั่วไป
982	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.107** W/lb	ค่าทั่วไป
983	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.104** W/lb	ค่าทั่วไป
984	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.132** W/lb	ค่าทั่วไป
985	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.128** W/lb	ค่าทั่วไป
986	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	ค่าทั่วไป
987	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.159** W/lb	ค่าทั่วไป
988	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	ค่าทั่วไป
989	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.189** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
990	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.223** W/lb	ค่าทั่วไป
991	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	ค่าทั่วไป
992	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.263** W/lb	ค่าทั่วไป
993	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	ค่าทั่วไป
994	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.340** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
995	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	ค่าทั่วไป
996	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	ค่าทั่วไป
997	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.311** W/lb	ค่าทั่วไป
998	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.374** W/lb	ค่าทั่วไป
999	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.363** W/lb	ค่าทั่วไป
1000	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.530** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1001	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.455** W/lb	ค่าทั่วไป
1002	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.457** W/lb	ค่าทั่วไป
1003	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.468** W/lb	ค่าทั่วไป
1004	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.609** W/lb	ค่าทั่วไป
1005	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.631** W/lb	ค่าทั่วไป
1006	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.824** W/lb	ค่าทั่วไป
1007	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.795** W/lb	ค่าทั่วไป
1008	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00458** VA/lb	ค่าทั่วไป
1009	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00413** VA/lb	ค่าทั่วไป
1010	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0139** VA/lb	ค่าทั่วไป
1011	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0152** VA/lb	ค่าทั่วไป
1012	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** VA/lb	ค่าทั่วไป
1013	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0279** VA/lb	ค่าทั่วไป
1014	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0449** VA/lb	ค่าทั่วไป
1015	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** VA/lb	ค่าทั่วไป
1016	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0683** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1017	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0645** VA/lb	ค่าทั่วไป
1018	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0910** VA/lb	ค่าทั่วไป
1019	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0862** VA/lb	ค่าทั่วไป
1020	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** VA/lb	ค่าทั่วไป
1021	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	ค่าทั่วไป
1022	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.136** VA/lb	ค่าทั่วไป
1023	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	ค่าทั่วไป
1024	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	ค่าทั่วไป
1025	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.165** VA/lb	ค่าทั่วไป
1026	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.207** VA/lb	ค่าทั่วไป
1027	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.196** VA/lb	ค่าทั่วไป
1028	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.244** VA/lb	ค่าทั่วไป
1029	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.232** VA/lb	ค่าทั่วไป
1030	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	ค่าทั่วไป
1031	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	ค่าทั่วไป
1032	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.325** VA/lb	ค่าทั่วไป
1033	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	ค่าทั่วไป
1034	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.392** VA/lb	ค่าทั่วไป
1035	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.410** VA/lb	ค่าทั่วไป
1036	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.521** VA/lb	ค่าทั่วไป
1037	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.494** VA/lb	ค่าทั่วไป
1038	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	ค่าทั่วไป
1039	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** VA/lb	ค่าทั่วไป
1040	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** VA/lb	ค่าทั่วไป
1041	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** VA/lb	ค่าทั่วไป
1042	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.19** VA/lb	ค่าทั่วไป
1043	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.24** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1044	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**11.7** VA/lb	ค่าทั่วไป
1045	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	ค่าทั่วไป
1046	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00155** W/lb	ค่าทั่วไป
1047	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00576** W/lb	ค่าทั่วไป
1048	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0126** W/lb	ค่าทั่วไป
1049	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0219** W/lb	ค่าทั่วไป
1050	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	ค่าทั่วไป
1051	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0478** W/lb	ค่าทั่วไป
1052	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0643** W/lb	ค่าทั่วไป
1053	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0833** W/lb	ค่าทั่วไป
1054	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.105** W/lb	ค่าทั่วไป
1055	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.129** W/lb	ค่าทั่วไป
1056	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.155** W/lb	ค่าทั่วไป
1057	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.185** W/lb	ค่าทั่วไป
1058	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.219** W/lb	ค่าทั่วไป
1059	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.258** W/lb	ค่าทั่วไป
1060	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.313** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1061	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	ค่าทั่วไป
1062	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	ค่าทั่วไป
1063	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	ค่าทั่วไป
1064	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.477** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1065	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	ค่าทั่วไป
1066	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	ค่าทั่วไป
1067	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.617** W/lb	ค่าทั่วไป
1068	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.805** W/lb	ค่าทั่วไป
1069	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00403** VA/lb	ค่าทั่วไป
1070	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1071	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	ค่าทั่วไป
1072	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0434** VA/lb	ค่าทั่วไป
1073	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0622** VA/lb	ค่าทั่วไป
1074	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0834** VA/lb	ค่าทั่วไป
1075	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.107** VA/lb	ค่าทั่วไป
1076	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.132** VA/lb	ค่าทั่วไป
1077	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.160** VA/lb	ค่าทั่วไป
1078	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	ค่าทั่วไป
1079	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.227** VA/lb	ค่าทั่วไป
1080	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.268** VA/lb	ค่าทั่วไป
1081	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.319** VA/lb	ค่าทั่วไป
1082	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.387** VA/lb	ค่าทั่วไป
1083	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.491** VA/lb	ค่าทั่วไป
1084	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.686** VA/lb	ค่าทั่วไป
1085	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** VA/lb	ค่าทั่วไป
1086	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.23** VA/lb	ค่าทั่วไป
1087	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	ค่าทั่วไป
1088	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	ค่าทั่วไป
1089	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00556** W/lb	ค่าทั่วไป
1090	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0122** W/lb	ค่าทั่วไป
1091	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0212** W/lb	ค่าทั่วไป
1092	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0326** W/lb	ค่าทั่วไป
1093	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0465** W/lb	ค่าทั่วไป
1094	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0628** W/lb	ค่าทั่วไป
1095	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0817** W/lb	ค่าทั่วไป
1096	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	ค่าทั่วไป
1097	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1098	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	ค่าทั่วไป
1099	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.184** W/lb	ค่าทั่วไป
1100	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	ค่าทั่วไป
1101	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.256** W/lb	ค่าทั่วไป
1102	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.316** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1103	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	ค่าทั่วไป
1104	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	ค่าทั่วไป
1105	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	ค่าทั่วไป
1106	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.484** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1107	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.465** W/lb	ค่าทั่วไป
1108	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.464** W/lb	ค่าทั่วไป
1109	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.627** W/lb	ค่าทั่วไป
1110	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.806** W/lb	ค่าทั่วไป
1111	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00336** VA/lb	ค่าทั่วไป
1112	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0112** VA/lb	ค่าทั่วไป
1113	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0225** VA/lb	ค่าทั่วไป
1114	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0364** VA/lb	ค่าทั่วไป
1115	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0524** VA/lb	ค่าทั่วไป
1116	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0706** VA/lb	ค่าทั่วไป
1117	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0908** VA/lb	ค่าทั่วไป
1118	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.113** VA/lb	ค่าทั่วไป
1119	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** VA/lb	ค่าทั่วไป
1120	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** VA/lb	ค่าทั่วไป
1121	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.197** VA/lb	ค่าทั่วไป
1122	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.235** VA/lb	ค่าทั่วไป
1123	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** VA/lb	ค่าทั่วไป
1124	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.344** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1125	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.441** VA/lb	ค่าทั่วไป
1126	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.627** VA/lb	ค่าทั่วไป
1127	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	ค่าทั่วไป
1128	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/lb	ค่าทั่วไป
1129	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	ค่าทั่วไป
1130	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00150** W/lb	ค่าทั่วไป
1131	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0056** W/lb	ค่าทั่วไป
1132	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0123** W/lb	ค่าทั่วไป
1133	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0214** W/lb	ค่าทั่วไป
1134	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0329** W/lb	ค่าทั่วไป
1135	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0469** W/lb	ค่าทั่วไป
1136	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0633** W/lb	ค่าทั่วไป
1137	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0821** W/lb	ค่าทั่วไป
1138	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	ค่าทั่วไป
1139	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	ค่าทั่วไป
1140	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	ค่าทั่วไป
1141	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	ค่าทั่วไป
1142	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	ค่าทั่วไป
1143	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	ค่าทั่วไป
1144	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1145	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	ค่าทั่วไป
1146	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	ค่าทั่วไป
1147	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.360** W/lb	ค่าทั่วไป
1148	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.453** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1149	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	ค่าทั่วไป
1150	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	ค่าทั่วไป
1151	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.603** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1152	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.796** W/lb	ค่าทั่วไป
1153	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00379** VA/lb	ค่าทั่วไป
1154	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0127** VA/lb	ค่าทั่วไป
1155	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0255** VA/lb	ค่าทั่วไป
1156	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0412** VA/lb	ค่าทั่วไป
1157	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0593** VA/lb	ค่าทั่วไป
1158	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0796** VA/lb	ค่าทั่วไป
1159	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.102** VA/lb	ค่าทั่วไป
1160	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	ค่าทั่วไป
1161	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.154** VA/lb	ค่าทั่วไป
1162	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.184** VA/lb	ค่าทั่วไป
1163	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.218** VA/lb	ค่าทั่วไป
1164	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.257** VA/lb	ค่าทั่วไป
1165	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.306** VA/lb	ค่าทั่วไป
1166	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.370** VA/lb	ค่าทั่วไป
1167	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.469** VA/lb	ค่าทั่วไป
1168	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.652** VA/lb	ค่าทั่วไป
1169	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	ค่าทั่วไป
1170	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	ค่าทั่วไป
1171	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.4** VA/lb	ค่าทั่วไป
1172	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00189** W/lb	ค่าทั่วไป
1173	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00183** W/lb	ค่าทั่วไป
1174	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00702** W/lb	ค่าทั่วไป
1175	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00707** W/lb	ค่าทั่วไป
1176	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	ค่าทั่วไป
1177	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0153** W/lb	ค่าทั่วไป
1178	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0264** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1179	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	ค่าทั่วไป
1180	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	ค่าทั่วไป
1181	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0400** W/lb	ค่าทั่วไป
1182	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0564** W/lb	ค่าทั่วไป
1183	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0568** W/lb	ค่าทั่วไป
1184	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0761** W/lb	ค่าทั่วไป
1185	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0753** W/lb	ค่าทั่วไป
1186	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0968** W/lb	ค่าทั่วไป
1187	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0981** W/lb	ค่าทั่วไป
1188	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.121** W/lb	ค่าทั่วไป
1189	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.123** W/lb	ค่าทั่วไป
1190	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.151** W/lb	ค่าทั่วไป
1191	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.148** W/lb	ค่าทั่วไป
1192	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.179** W/lb	ค่าทั่วไป
1193	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.182** W/lb	ค่าทั่วไป
1194	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.217** W/lb	ค่าทั่วไป
1195	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.214** W/lb	ค่าทั่วไป
1196	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	ค่าทั่วไป
1197	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.253** W/lb	ค่าทั่วไป
1198	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.298** W/lb	ค่าทั่วไป
1199	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.300** W/lb	ค่าทั่วไป
1200	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1201	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.354** W/lb	ค่าทั่วไป
1202	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.353** W/lb	ค่าทั่วไป
1203	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	ค่าทั่วไป
1204	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.421** W/lb	ค่าทั่วไป
1205	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.418** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1206	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1207	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.520** W/lb	ค่าทั่วไป
1208	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.518** W/lb	ค่าทั่วไป
1209	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.514** W/lb	ค่าทั่วไป
1210	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.680** W/lb	ค่าทั่วไป
1211	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.658** W/lb	ค่าทั่วไป
1212	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.770** W/lb	ค่าทั่วไป
1213	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.845** W/lb	ค่าทั่วไป
1214	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00424** VA/lb	ค่าทั่วไป
1215	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00472** VA/lb	ค่าทั่วไป
1216	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0141** VA/lb	ค่าทั่วไป
1217	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0154** VA/lb	ค่าทั่วไป
1218	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	ค่าทั่วไป
1219	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** VA/lb	ค่าทั่วไป
1220	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0457** VA/lb	ค่าทั่วไป
1221	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0488** VA/lb	ค่าทั่วไป
1222	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	ค่าทั่วไป
1223	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0699** VA/lb	ค่าทั่วไป
1224	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0937** VA/lb	ค่าทั่วไป
1225	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	ค่าทั่วไป
1226	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	ค่าทั่วไป
1227	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.120** VA/lb	ค่าทั่วไป
1228	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** VA/lb	ค่าทั่วไป
1229	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.149** VA/lb	ค่าทั่วไป
1230	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.181** VA/lb	ค่าทั่วไป
1231	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	ค่าทั่วไป
1232	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.208** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1233	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.218** VA/lb	ค่าทั่วไป
1234	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	ค่าทั่วไป
1235	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.248** VA/lb	ค่าทั่วไป
1236	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.294** VA/lb	ค่าทั่วไป
1237	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.306** VA/lb	ค่าทั่วไป
1238	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.365** VA/lb	ค่าทั่วไป
1239	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.351** VA/lb	ค่าทั่วไป
1240	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.424** VA/lb	ค่าทั่วไป
1241	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.437** VA/lb	ค่าทั่วไป
1242	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	ค่าทั่วไป
1243	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.533** VA/lb	ค่าทั่วไป
1244	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** VA/lb	ค่าทั่วไป
1245	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.726** VA/lb	ค่าทั่วไป
1246	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** VA/lb	ค่าทั่วไป
1247	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	ค่าทั่วไป
1248	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.72** VA/lb	ค่าทั่วไป
1249	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.50** VA/lb	ค่าทั่วไป
1250	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.4** VA/lb	ค่าทั่วไป
1251	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**16.4** VA/lb	ค่าทั่วไป
1252	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	ค่าทั่วไป
1253	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00719** W/lb	ค่าทั่วไป
1254	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0155** W/lb	ค่าทั่วไป
1255	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	ค่าทั่วไป
1256	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	ค่าทั่วไป
1257	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0565** W/lb	ค่าทั่วไป
1258	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0756** W/lb	ค่าทั่วไป
1259	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0976** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1260	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.122** W/lb	ค่าทั่วไป
1261	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.150** W/lb	ค่าทั่วไป
1262	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.181** W/lb	ค่าทั่วไป
1263	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.216** W/lb	ค่าทั่วไป
1264	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	ค่าทั่วไป
1265	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.299** W/lb	ค่าทั่วไป
1266	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1267	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.352** W/lb	ค่าทั่วไป
1268	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	ค่าทั่วไป
1269	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.423** W/lb	ค่าทั่วไป
1270	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1271	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.527** W/lb	ค่าทั่วไป
1272	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.525** W/lb	ค่าทั่วไป
1273	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.688** W/lb	ค่าทั่วไป
1274	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.876** W/lb	ค่าทั่วไป
1275	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00378** VA/lb	ค่าทั่วไป
1276	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0125** VA/lb	ค่าทั่วไป
1277	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0249** VA/lb	ค่าทั่วไป
1278	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0403** VA/lb	ค่าทั่วไป
1279	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** VA/lb	ค่าทั่วไป
1280	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0786** VA/lb	ค่าทั่วไป
1281	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	ค่าทั่วไป
1282	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	ค่าทั่วไป
1283	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** VA/lb	ค่าทั่วไป
1284	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.186** VA/lb	ค่าทั่วไป
1285	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.221** VA/lb	ค่าทั่วไป
1286	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.262** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1287	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.310** VA/lb	ค่าทั่วไป
1288	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.371** VA/lb	ค่าทั่วไป
1289	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.459** VA/lb	ค่าทั่วไป
1290	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.613** VA/lb	ค่าทั่วไป
1291	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** VA/lb	ค่าทั่วไป
1292	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.90** VA/lb	ค่าทั่วไป
1293	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	ค่าทั่วไป
1294	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	ค่าทั่วไป
1295	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	ค่าทั่วไป
1296	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0075** W/lb	ค่าทั่วไป
1297	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00757** W/lb	ค่าทั่วไป
1298	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	ค่าทั่วไป
1299	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0165** W/lb	ค่าทั่วไป
1300	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0286** W/lb	ค่าทั่วไป
1301	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	ค่าทั่วไป
1302	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	ค่าทั่วไป
1303	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	ค่าทั่วไป
1304	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0617** W/lb	ค่าทั่วไป
1305	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0620** W/lb	ค่าทั่วไป
1306	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0833** W/lb	ค่าทั่วไป
1307	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0828** W/lb	ค่าทั่วไป
1308	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	ค่าทั่วไป
1309	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	ค่าทั่วไป
1310	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	ค่าทั่วไป
1311	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.134** W/lb	ค่าทั่วไป
1312	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.165** W/lb	ค่าทั่วไป
1313	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1314	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.199** W/lb	ค่าทั่วไป
1315	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	ค่าทั่วไป
1316	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	ค่าทั่วไป
1317	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.240** W/lb	ค่าทั่วไป
1318	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	ค่าทั่วไป
1319	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** W/lb	ค่าทั่วไป
1320	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** W/lb	ค่าทั่วไป
1321	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.330** W/lb	ค่าทั่วไป
1322	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1323	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	ค่าทั่วไป
1324	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	ค่าทั่วไป
1325	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	ค่าทั่วไป
1326	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.462** W/lb	ค่าทั่วไป
1327	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.463** W/lb	ค่าทั่วไป
1328	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1329	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.563** W/lb	ค่าทั่วไป
1330	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	ค่าทั่วไป
1331	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	ค่าทั่วไป
1332	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.719** W/lb	ค่าทั่วไป
1333	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.717** W/lb	ค่าทั่วไป
1334	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.898** W/lb	ค่าทั่วไป
1335	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.895** W/lb	ค่าทั่วไป
1336	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00398** VA/lb	ค่าทั่วไป
1337	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00418** VA/lb	ค่าทั่วไป
1338	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0138** VA/lb	ค่าทั่วไป
1339	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	ค่าทั่วไป
1340	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1341	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** VA/lb	ค่าทั่วไป
1342	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0448** VA/lb	ค่าทั่วไป
1343	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0447** VA/lb	ค่าทั่วไป
1344	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0652** VA/lb	ค่าทั่วไป
1345	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0650** VA/lb	ค่าทั่วไป
1346	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0882** VA/lb	ค่าทั่วไป
1347	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	ค่าทั่วไป
1348	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	ค่าทั่วไป
1349	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	ค่าทั่วไป
1350	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.144** VA/lb	ค่าทั่วไป
1351	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** VA/lb	ค่าทั่วไป
1352	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** VA/lb	ค่าทั่วไป
1353	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.177** VA/lb	ค่าทั่วไป
1354	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	ค่าทั่วไป
1355	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	ค่าทั่วไป
1356	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.259** VA/lb	ค่าทั่วไป
1357	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	ค่าทั่วไป
1358	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	ค่าทั่วไป
1359	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	ค่าทั่วไป
1360	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	ค่าทั่วไป
1361	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** VA/lb	ค่าทั่วไป
1362	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.452** VA/lb	ค่าทั่วไป
1363	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	ค่าทั่วไป
1364	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	ค่าทั่วไป
1365	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.572** VA/lb	ค่าทั่วไป
1366	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.783** VA/lb	ค่าทั่วไป
1367	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.788** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1368	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** VA/lb	ค่าทั่วไป
1369	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	ค่าทั่วไป
1370	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.11** VA/lb	ค่าทั่วไป
1371	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.76** VA/lb	ค่าทั่วไป
1372	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	ค่าทั่วไป
1373	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	ค่าทั่วไป
1374	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00212** W/lb	ค่าทั่วไป
1375	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00789** W/lb	ค่าทั่วไป
1376	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0170** W/lb	ค่าทั่วไป
1377	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0293** W/lb	ค่าทั่วไป
1378	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0446** W/lb	ค่าทั่วไป
1379	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0631** W/lb	ค่าทั่วไป
1380	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0847** W/lb	ค่าทั่วไป
1381	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.109** W/lb	ค่าทั่วไป
1382	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** W/lb	ค่าทั่วไป
1383	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.169** W/lb	ค่าทั่วไป
1384	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.204** W/lb	ค่าทั่วไป
1385	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.242** W/lb	ค่าทั่วไป
1386	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	ค่าทั่วไป
1387	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.334** W/lb	ค่าทั่วไป
1388	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1389	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	ค่าทั่วไป
1390	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	ค่าทั่วไป
1391	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	ค่าทั่วไป
1392	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1393	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.569** W/lb	ค่าทั่วไป
1394	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1395	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.723** W/lb	ค่าทั่วไป
1396	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.899** W/lb	ค่าทั่วไป
1397	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00346** VA/lb	ค่าทั่วไป
1398	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	ค่าทั่วไป
1399	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0233** VA/lb	ค่าทั่วไป
1400	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0383** VA/lb	ค่าทั่วไป
1401	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** VA/lb	ค่าทั่วไป
1402	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0770** VA/lb	ค่าทั่วไป
1403	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	ค่าทั่วไป
1404	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.128** VA/lb	ค่าทั่วไป
1405	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	ค่าทั่วไป
1406	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	ค่าทั่วไป
1407	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** VA/lb	ค่าทั่วไป
1408	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	ค่าทั่วไป
1409	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.327** VA/lb	ค่าทั่วไป
1410	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.396** VA/lb	ค่าทั่วไป
1411	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.498** VA/lb	ค่าทั่วไป
1412	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	ค่าทั่วไป
1413	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** VA/lb	ค่าทั่วไป
1414	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.67** VA/lb	ค่าทั่วไป
1415	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	ค่าทั่วไป
1416	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00251** W/lb	ค่าทั่วไป
1417	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00247** W/lb	ค่าทั่วไป
1418	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00921** W/lb	ค่าทั่วไป
1419	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	ค่าทั่วไป
1420	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0199** W/lb	ค่าทั่วไป
1421	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0197** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1422	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0338** W/lb	ค่าทั่วไป
1423	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0342** W/lb	ค่าทั่วไป
1424	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0518** W/lb	ค่าทั่วไป
1425	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0513** W/lb	ค่าทั่วไป
1426	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0728** W/lb	ค่าทั่วไป
1427	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0721** W/lb	ค่าทั่วไป
1428	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0971** W/lb	ค่าทั่วไป
1429	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0964** W/lb	ค่าทั่วไป
1430	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.125** W/lb	ค่าทั่วไป
1431	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.124** W/lb	ค่าทั่วไป
1432	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** W/lb	ค่าทั่วไป
1433	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.156** W/lb	ค่าทั่วไป
1434	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** W/lb	ค่าทั่วไป
1435	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.190** W/lb	ค่าทั่วไป
1436	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** W/lb	ค่าทั่วไป
1437	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.229** W/lb	ค่าทั่วไป
1438	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	ค่าทั่วไป
1439	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	ค่าทั่วไป
1440	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.321** W/lb	ค่าทั่วไป
1441	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.322** W/lb	ค่าทั่วไป
1442	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.376** W/lb	ค่าทั่วไป
1443	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.375** W/lb	ค่าทั่วไป
1444	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1445	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	ค่าทั่วไป
1446	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	ค่าทั่วไป
1447	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.437** W/lb	ค่าทั่วไป
1448	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1449	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.517** W/lb	ค่าทั่วไป
1450	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1451	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.627** W/lb	ค่าทั่วไป
1452	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.612** W/lb	ค่าทั่วไป
1453	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.625** W/lb	ค่าทั่วไป
1454	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.765** W/lb	ค่าทั่วไป
1455	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.776** W/lb	ค่าทั่วไป
1456	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.943** W/lb	ค่าทั่วไป
1457	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.921** W/lb	ค่าทั่วไป
1458	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00406** VA/lb	ค่าทั่วไป
1459	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00393** VA/lb	ค่าทั่วไป
1460	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	ค่าทั่วไป
1461	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0132** VA/lb	ค่าทั่วไป
1462	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0270** VA/lb	ค่าทั่วไป
1463	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** VA/lb	ค่าทั่วไป
1464	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0443** VA/lb	ค่าทั่วไป
1465	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0440** VA/lb	ค่าทั่วไป
1466	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0648** VA/lb	ค่าทั่วไป
1467	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0651** VA/lb	ค่าทั่วไป
1468	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0889** VA/lb	ค่าทั่วไป
1469	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0893** VA/lb	ค่าทั่วไป
1470	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.117** VA/lb	ค่าทั่วไป
1471	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	ค่าทั่วไป
1472	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.147** VA/lb	ค่าทั่วไป
1473	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.148** VA/lb	ค่าทั่วไป
1474	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** VA/lb	ค่าทั่วไป
1475	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.183** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1476	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.222** VA/lb	ค่าทั่วไป
1477	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** VA/lb	ค่าทั่วไป
1478	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.264** VA/lb	ค่าทั่วไป
1479	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** VA/lb	ค่าทั่วไป
1480	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** VA/lb	ค่าทั่วไป
1481	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** VA/lb	ค่าทั่วไป
1482	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.379** VA/lb	ค่าทั่วไป
1483	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	ค่าทั่วไป
1484	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.444** VA/lb	ค่าทั่วไป
1485	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	ค่าทั่วไป
1486	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.544** VA/lb	ค่าทั่วไป
1487	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.571** VA/lb	ค่าทั่วไป
1488	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.713** VA/lb	ค่าทั่วไป
1489	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.761** VA/lb	ค่าทั่วไป
1490	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** VA/lb	ค่าทั่วไป
1491	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.38** VA/lb	ค่าทั่วไป
1492	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	ค่าทั่วไป
1493	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.16** VA/lb	ค่าทั่วไป
1494	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.2** VA/lb	ค่าทั่วไป
1495	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.4** VA/lb	ค่าทั่วไป
1496	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00261** W/lb	ค่าทั่วไป
1497	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00956** W/lb	ค่าทั่วไป
1498	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	ค่าทั่วไป
1499	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0350** W/lb	ค่าทั่วไป
1500	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	ค่าทั่วไป
1501	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0741** W/lb	ค่าทั่วไป
1502	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0988** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1503	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	ค่าทั่วไป
1504	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	ค่าทั่วไป
1505	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.194** W/lb	ค่าทั่วไป
1506	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.233** W/lb	ค่าทั่วไป
1507	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.276** W/lb	ค่าทั่วไป
1508	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.324** W/lb	ค่าทั่วไป
1509	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.378** W/lb	ค่าทั่วไป
1510	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1511	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.439** W/lb	ค่าทั่วไป
1512	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	ค่าทั่วไป
1513	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	ค่าทั่วไป
1514	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1515	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.614** W/lb	ค่าทั่วไป
1516	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.611** W/lb	ค่าทั่วไป
1517	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	ค่าทั่วไป
1518	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.953** W/lb	ค่าทั่วไป
1519	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00367** VA/lb	ค่าทั่วไป
1520	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** VA/lb	ค่าทั่วไป
1521	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0253** VA/lb	ค่าทั่วไป
1522	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0418** VA/lb	ค่าทั่วไป
1523	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0618** VA/lb	ค่าทั่วไป
1524	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0850** VA/lb	ค่าทั่วไป
1525	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.112** VA/lb	ค่าทั่วไป
1526	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.141** VA/lb	ค่าทั่วไป
1527	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	ค่าทั่วไป
1528	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.212** VA/lb	ค่าทั่วไป
1529	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.254** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1530	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.300** VA/lb	ค่าทั่วไป
1531	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.354** VA/lb	ค่าทั่วไป
1532	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.420** VA/lb	ค่าทั่วไป
1533	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.509** VA/lb	ค่าทั่วไป
1534	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.658** VA/lb	ค่าทั่วไป
1535	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.04** VA/lb	ค่าทั่วไป
1536	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.04** VA/lb	ค่าทั่วไป
1537	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.8** VA/lb	ค่าทั่วไป
1538	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00269** W/kg	ค่าทั่วไป
1539	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01022** W/kg	ค่าทั่วไป
1540	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0223** W/kg	ค่าทั่วไป
1541	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0394** W/kg	ค่าทั่วไป
1542	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0609** W/kg	ค่าทั่วไป
1543	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0864** W/kg	ค่าทั่วไป
1544	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1160** W/kg	ค่าทั่วไป
1545	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1500** W/kg	ค่าทั่วไป
1546	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1883** W/kg	ค่าทั่วไป
1547	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.232** W/kg	ค่าทั่วไป
1548	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.280** W/kg	ค่าทั่วไป
1549	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.334** W/kg	ค่าทั่วไป
1550	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.394** W/kg	ค่าทั่วไป
1551	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.460** W/kg	ค่าทั่วไป
1552	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.536** W/kg	ค่าทั่วไป
1553	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	ค่าทั่วไป
1554	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.619** W/kg	ค่าทั่วไป
1555	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1556	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1557	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.730** W/kg	ค่าทั่วไป
1558	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.893** W/kg	ค่าทั่วไป
1559	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.242** W/kg	ค่าทั่วไป
1560	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00314** W/kg	ค่าทั่วไป
1561	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01202** W/kg	ค่าทั่วไป
1562	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0264** W/kg	ค่าทั่วไป
1563	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0462** W/kg	ค่าทั่วไป
1564	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0712** W/kg	ค่าทั่วไป
1565	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1010** W/kg	ค่าทั่วไป
1566	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1359** W/kg	ค่าทั่วไป
1567	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1761** W/kg	ค่าทั่วไป
1568	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.2220** W/kg	ค่าทั่วไป
1569	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1 T (B)	**0.273** W/kg	ค่าทั่วไป
1570	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.330** W/kg	ค่าทั่วไป
1571	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.393** W/kg	ค่าทั่วไป
1572	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.462** W/kg	ค่าทั่วไป
1573	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** W/kg	ค่าทั่วไป
1574	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.619** W/kg	ค่าทั่วไป
1575	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
1576	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** W/kg	ค่าทั่วไป
1577	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1578	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/kg	ค่าทั่วไป
1579	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1580	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.007** W/kg	ค่าทั่วไป
1581	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.362** W/kg	ค่าทั่วไป
1582	**23JG110** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
1583	**23JG110** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1584	**23JG110** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
1585	**23JGH090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
1586	**23JGH090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1587	**23JGH090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
1588	**23JGH095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
1589	**23JGH095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1590	**23JGH095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
1591	**23JGH100** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
1592	**23JGH100** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1593	**23JGH100** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
1594	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	ค่าทั่วไป
1595	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1596	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
1597	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
1598	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1599	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
1600	**23JGS085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าทั่วไป
1601	**23JGS085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1602	**23JGS085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1603	**23JGS090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
1604	**23JGS090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1605	**23JGS090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
1606	**23JGS095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
1607	**23JGS095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1608	**23JGS095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
1609	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	ค่าทั่วไป
1610	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1611	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
1612	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าทั่วไป
1613	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1614	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
1615	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
1616	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1617	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
1618	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	ค่าทั่วไป
1619	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1620	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
1621	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	ค่าทั่วไป
1622	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1623	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
1624	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	ค่าทั่วไป
1625	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1626	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
1627	**27JG120** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
1628	**27JG120** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1629	**27JG120** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
1630	**27JG130** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1631	**27JG130** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1632	**27JG130** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
1633	**27JGH100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
1634	**27JGH100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1635	**27JGH100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
1636	**27JGH110** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
1637	**27JGH110** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1638	**27JGH110** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
1639	**27JGS090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
1640	**27JGS090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1641	**27JGS090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
1642	**27JGS095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
1643	**27JGS095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1644	**27JGS095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
1645	**27JGS100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
1646	**27JGS100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1647	**27JGS100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
1648	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
1649	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1650	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
1651	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าทั่วไป
1652	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1653	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
1654	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าทั่วไป
1655	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1656	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
1657	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
1658	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1659	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
1660	**30JG120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1661	**30JG120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1662	**30JG120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
1663	**30JG130** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
1664	**30JG130** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1665	**30JG130** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
1666	**30JG140** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
1667	**30JG140** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1668	**30JG140** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
1669	**30JGH105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
1670	**30JGH105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1671	**30JGH105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
1672	**30JGH110** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
1673	**30JGH110** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1674	**30JGH110** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
1675	**30JGH120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1676	**30JGH120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1677	**30JGH120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
1678	**30JGS095** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
1679	**30JGS095** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1680	**30JGS095** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
1681	**30JGS100** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
1682	**30JGS100** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1683	**30JGS100** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
1684	**30JGS105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
1685	**30JGS105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1686	**30JGS105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
1687	**35JG135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
1688	**35JG135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1689	**35JG135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.33** W/kg	ค่าทั่วไป
1690	**35JG145** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
1691	**35JG145** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1692	**35JG145** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	ค่าทั่วไป
1693	**35JG155** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
1694	**35JG155** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1695	**35JG155** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	ค่าทั่วไป
1696	**35JGH115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
1697	**35JGH115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1698	**35JGH115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าทั่วไป
1699	**35JGH125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
1700	**35JGH125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1701	**35JGH125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
1702	**35JGH135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
1703	**35JGH135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1704	**35JGH135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
1705	**35JGS115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
1706	**35JGS115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1707	**35JGS115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
1708	**35JGS125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
1709	**35JGS125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1710	**35JGS125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
1711	**M-0H** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1712	**M-0H** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าทั่วไป
1713	**M-0H** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1714	**M-0H** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
1715	**M-0H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1716	**M-0H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
1717	**M-0H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1718	**M-0H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1719	**M-0H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1720	**M-0H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
1721	**M-0H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1722	**M-0H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
1723	**M-1H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1724	**M-1H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
1725	**M-1H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1726	**M-1H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าทั่วไป
1727	**M-1H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1728	**M-1H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
1729	**M-1H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1730	**M-1H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
1731	**M-1H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1732	**M-1H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
1733	**M-1H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1734	**M-1H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
1735	**M-2H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1736	**M-2H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
1737	**M-2H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1738	**M-2H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าทั่วไป
1739	**M-2H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1740	**M-2H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
1741	**M-2H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1742	**M-2H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
1743	**M-3** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1744	**M-3** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
1745	**M-3** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1746	**M-3** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
1747	**M-3** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1748	**M-3** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
1749	**M-3** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1750	**M-3** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
1751	**M-3H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1752	**M-3H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
1753	**M-3H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1754	**M-3H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
1755	**M-4** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1756	**M-4** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
1757	**M-4** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1758	**M-4** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
1759	**M-4** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1760	**M-4** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
1761	**M-4** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1762	**M-4** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
1763	**M-5** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1764	**M-5** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
1765	**M-5** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1766	**M-5** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
1767	**M-5** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1768	**M-5** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
1769	**M-5** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1770	**M-5** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	ค่าทั่วไป
1771	**M-6** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1772	**M-6** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1773	**M-6** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.57** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1774	**M-6** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	ค่าทั่วไป
1775	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.47** W/kg	ค่าทั่วไป
1776	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.65** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1777	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
1778	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.50** W/kg	ค่าทั่วไป
1779	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1780	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
1781	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	ค่าทั่วไป
1782	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1783	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
1784	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.51** W/kg	ค่าทั่วไป
1785	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1786	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
1787	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	ค่าทั่วไป
1788	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1789	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
1790	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
1791	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1792	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
1793	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	ค่าทั่วไป
1794	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1795	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
1796	**23Z110** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
1797	**23Z110** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1798	**23Z110** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
1799	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1800	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1801	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
1802	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	ค่าทั่วไป
1803	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1804	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
1805	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	ค่าทั่วไป
1806	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1807	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
1808	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
1809	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1810	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
1811	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	ค่าทั่วไป
1812	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1813	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1814	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	ค่าทั่วไป
1815	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1816	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
1817	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	ค่าทั่วไป
1818	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1819	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
1820	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
1821	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1822	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
1823	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	ค่าทั่วไป
1824	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1825	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1826	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1827	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1828	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
1829	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	ค่าทั่วไป
1830	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1831	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1832	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
1833	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1834	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
1835	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
1836	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1837	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
1838	**27Z120** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
1839	**27Z120** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1840	**27Z120** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
1841	**27Z130** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1842	**27Z130** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1843	**27Z130** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
1844	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	ค่าทั่วไป
1845	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1846	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
1847	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
1848	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1849	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
1850	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
1851	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1852	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
1853	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1854	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1855	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
1856	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
1857	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1858	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
1859	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
1860	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1861	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
1862	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
1863	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1864	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
1865	**30Z120** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
1866	**30Z120** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1867	**30Z120** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
1868	**30Z130** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
1869	**30Z130** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1870	**30Z130** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
1871	**30Z140** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
1872	**30Z140** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1873	**30Z140** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	ค่าทั่วไป
1874	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
1875	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1876	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
1877	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
1878	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1879	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
1880	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1881	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1882	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	ค่าทั่วไป
1883	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
1884	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1885	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
1886	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
1887	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1888	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
1889	**35Z135** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
1890	**35Z135** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1891	**35Z135** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	ค่าทั่วไป
1892	**35Z145** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
1893	**35Z145** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1894	**35Z145** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	ค่าทั่วไป
1895	**35Z155** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
1896	**35Z155** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1897	**35Z155** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	ค่าทั่วไป
1898	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
1899	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1900	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
1901	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
1902	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1903	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
1904	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
1905	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1906	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
1907	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1908	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1909	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	ค่าทั่วไป
1910	**M-0H** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
1911	**M-0H** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1912	**M-0H** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
1913	**M-0H** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
1914	**M-0H** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1915	**M-0H** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
1916	**M-0H** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
1917	**M-0H** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1918	**M-0H** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
1919	**M-1** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1920	**M-1** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
1921	**M-1** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
1922	**M-1H** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
1923	**M-1H** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1924	**M-1H** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
1925	**M-1H** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
1926	**M-1H** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1927	**M-1H** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
1928	**M-1H** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
1929	**M-1H** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1930	**M-1H** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	ค่าทั่วไป
1931	**M-2** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1932	**M-2** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
1933	**M-2** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
1934	**M-3** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1935	**M-3** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
1936	**M-3** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
1937	**M-3** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1938	**M-3** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
1939	**M-3** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
1940	**M-3** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1941	**M-3** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1942	**M-3** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
1943	**M-4** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1944	**M-4** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1945	**M-4** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
1946	**M-4** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1947	**M-4** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
1948	**M-4** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
1949	**M-5** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1950	**M-5** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
1951	**M-5** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
1952	**M-5** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1953	**M-5** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
1954	**M-5** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	ค่าทั่วไป
1955	**M-6** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.11** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1956	**M-6** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
1957	**M-6** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	ค่าทั่วไป
1958	**M100-23P** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1959	**M100-23P** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
1960	**M100-27P** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1961	**M100-27P** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1962	**M105-30P** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1963	**M105-30P** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
1964	**M110-23S** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1965	**M110-23S** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
1966	**M110-27P** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1967	**M110-27P** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
1968	**M110-30P** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1969	**M110-30P** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
1970	**M120-27S** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1971	**M120-27S** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.13** W/kg	ค่าทั่วไป
1972	**M120-30S** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1973	**M120-30S** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
1974	**M130-30S** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1975	**M130-30S** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
1976	**M90-23Pb** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1977	**M90-23Pb** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
1978	**M95-23P** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1979	**M95-23P** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
1980	**M95-27Pb** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1981	**M95-27Pb** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.945** W/kg	ค่าทั่วไป
1982	**NV23S-90L** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1983	**T100-23D** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1984	**T100-27D** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1985	**T105-27S** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1986	**T105-27S** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
1987	**T105-30D** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1988	**T110-23S** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1989	**T110-27S** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1990	**T111-30S** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.11** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1991	**T120-27S** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1992	**T120-30S** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1993	**T130-30S** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1994	**T95-23D** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1995	**T95-27D** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1996	**23PH085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
1997	**23PH085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
1998	**23PH085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
1999	**23PH090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
2000	**23PH090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2001	**23PH090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
2002	**23PH095** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	ค่าทั่วไป
2003	**23PH095** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2004	**23PH095** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
2005	**23PHD080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
2006	**23PHD080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2007	**23PHD080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
2008	**23PHD085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
2009	**23PHD085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2010	**23PHD085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
2011	**23PHD090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
2012	**23PHD090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2013	**23PHD090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
2014	**23PHE080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
2015	**23PHE080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2016	**23PHE080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
2017	**23PHE085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	ค่าทั่วไป
2018	**23PHE085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2019	**23PHE085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
2020	**27PG130** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
2021	**27PG130** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2022	**27PG130** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
2023	**27PH095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
2024	**27PH095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2025	**27PH095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
2026	**27PH100** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
2027	**27PH100** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2028	**27PH100** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
2029	**27PHD085** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
2030	**27PHD085** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2031	**27PHD085** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
2032	**27PHD090** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
2033	**27PHD090** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2034	**27PHD090** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
2035	**27PHD095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
2036	**27PHD095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2037	**27PHD095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
2038	**30PG120** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
2039	**30PG120** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2040	**30PG120** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
2041	**30PG130** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
2042	**30PG130** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2043	**30PG130** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
2044	**30PH100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
2045	**30PH100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2046	**30PH100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
2047	**30PH105** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
2048	**30PH105** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2049	**30PH105** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
2050	**30PHD095** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
2051	**30PHD095** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2052	**30PHD095** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
2053	**30PHD100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
2054	**30PHD100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2055	**30PHD100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
2056	**35PG145** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
2057	**35PG145** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2058	**35PG145** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	ค่าทั่วไป
2059	**35PG155** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
2060	**35PG155** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2061	**35PG155** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	ค่าทั่วไป
2062	**15SQH085** Shougang	0.15	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.60** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2063	**15SQH085** Shougang	0.15	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
2064	**18SQG075** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.55** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2065	**18SQG075** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2066	**18SQG075** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
2067	**18SQG080** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.58** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2068	**18SQG080** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2069	**18SQG080** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2070	**18SQG085** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2071	**18SQG085** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2072	**18SQG085** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
2073	**18SQG090** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2074	**18SQG090** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2075	**18SQG090** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
2076	**18SQGD060** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.44** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2077	**18SQGD060** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.60** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2078	**18SQGD060** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
2079	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.44** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2080	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
2081	**18SQGD065** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.46** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2082	**18SQGD065** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.65** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2083	**18SQGD065** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
2084	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.46** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2085	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
2086	**18SQGD070** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.49** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2087	**18SQGD070** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2088	**18SQGD070** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
2089	**18SQGD075** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.52** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2090	**18SQGD075** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2091	**18SQGD075** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
2092	**18SQH085** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2093	**18SQH085** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
2094	**20SQG075** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.56** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2095	**20SQG075** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2096	**20SQG075** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2097	**20SQG080** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.59** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2098	**20SQG080** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2099	**20SQG080** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
2100	**20SQG085** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2101	**20SQG085** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2102	**20SQG085** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
2103	**20SQG090** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.63** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2104	**20SQG090** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2105	**20SQG090** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
2106	**20SQG095** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.65** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2107	**20SQG095** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2108	**20SQG095** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
2109	**20SQGD060** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.44** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2110	**20SQGD060** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.60** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2111	**20SQGD060** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
2112	**20SQGD065** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.48** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2113	**20SQGD065** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.65** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2114	**20SQGD065** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
2115	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.48** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2116	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
2117	**20SQGD070** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.50** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2118	**20SQGD070** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2119	**20SQGD070** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
2120	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.50** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2121	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
2122	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.50** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2123	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2124	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.50** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2125	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
2126	**20SQGD075** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.52** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2127	**20SQGD075** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2128	**20SQGD075** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
2129	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.52** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2130	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
2131	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.52** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2132	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
2133	**20SQGD080** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.55** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2134	**20SQGD080** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2135	**20SQGD080** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
2136	**20SQH085** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2137	**20SQH085** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
2138	**23SQG080** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.60** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2139	**23SQG080** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2140	**23SQG080** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
2141	**23SQG085** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2142	**23SQG085** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2143	**23SQG085** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
2144	**23SQG090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2145	**23SQG090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2146	**23SQG090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
2147	**23SQG095** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.66** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2148	**23SQG095** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2149	**23SQG095** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
2150	**23SQG100** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2151	**23SQG100** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2152	**23SQG100** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
2153	**23SQGD070** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.53** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2154	**23SQGD070** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2155	**23SQGD070** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
2156	**23SQGD075** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.55** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2157	**23SQGD075** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2158	**23SQGD075** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
2159	**23SQGD080** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.56** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2160	**23SQGD080** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2161	**23SQGD080** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
2162	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.56** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2163	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
2164	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.56** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2165	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
2166	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.57** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2167	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
2168	**23SQGD085** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.59** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2169	**23SQGD085** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2170	**23SQGD085** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
2171	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.59** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2172	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
2173	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.59** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2174	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
2175	**23SQGD090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2176	**23SQGD090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2177	**23SQGD090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2178	**23SQH090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2179	**23SQH090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
2180	**27SQG090** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2181	**27SQG090** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2182	**27SQG090** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
2183	**27SQG095** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2184	**27SQG095** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2185	**27SQG095** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
2186	**27SQG100** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2187	**27SQG100** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2188	**27SQG100** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
2189	**27SQG110** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.70** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2190	**27SQG110** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2191	**27SQG110** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
2192	**27SQGD080** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2193	**27SQGD080** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2194	**27SQGD080** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
2195	**27SQGD085** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2196	**27SQGD085** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2197	**27SQGD085** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
2198	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2199	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
2200	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2201	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
2202	**27SQGD090** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2203	**27SQGD090** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2204	**27SQGD090** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2205	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2206	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
2207	**27SQGD095** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2208	**27SQGD095** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2209	**27SQGD095** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
2210	**30SQG095** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.72** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2211	**30SQG095** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2212	**30SQG095** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
2213	**30SQG100** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2214	**30SQG100** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2215	**30SQG100** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
2216	**30SQG105** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.74** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2217	**30SQG105** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2218	**30SQG105** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
2219	**30SQG120** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2220	**30SQG120** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2221	**30SQG120** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
2222	**30SQGD090** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2223	**30SQGD090** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2224	**30SQGD090** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
2225	**30SQGD095** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2226	**30SQGD095** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2227	**30SQGD095** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
2228	**30SQGD100** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2229	**30SQGD100** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2230	**30SQGD100** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
2231	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2232	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
2233	**30SQGD105** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2234	**30SQGD105** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2235	**30SQGD105** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
2236	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.63** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2237	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
2238	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2239	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
2240	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2241	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
2242	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2243	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
2244	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.67** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2245	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
2246	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2247	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
2248	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2249	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
2250	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2251	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
2252	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2253	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
2254	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2255	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าทั่วไป
2256	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2257	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
2258	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2259	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
2260	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2261	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
2262	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2263	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
2264	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2265	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
2266	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.14** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2267	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
2268	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.82** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2269	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
2270	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.17** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2271	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
2272	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2273	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
2274	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2275	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
2276	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2277	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
2278	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2279	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
2280	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2281	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
2282	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2283	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
2284	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2285	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2286	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2287	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
2288	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2289	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
2290	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2291	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
2292	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2293	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
2294	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2295	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
2296	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.96** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2297	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
2298	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.40** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2299	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
2300	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2301	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
2302	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2303	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
2304	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.60** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2305	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
2306	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2307	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
2308	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2309	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.61** W/kg	ค่าทั่วไป
2310	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2311	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
2312	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2313	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
2314	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2315	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
2316	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.67** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2317	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
2318	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2319	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
2320	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.76** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2321	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
2322	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2323	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
2324	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2325	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2326	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2327	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2328	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2329	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2330	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2331	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2332	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2333	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2334	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2335	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2336	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2337	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2338	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.35** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2339	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2340	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2341	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2342	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2343	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2344	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2345	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2346	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2347	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2348	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2349	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2350	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2351	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2352	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2353	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2354	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2355	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2356	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

สมรรถนะที่ 60 Hz

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2357	**H100-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2358	**H100-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2359	**H105-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.38** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2360	**H110-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2361	**H110-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.46** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2362	**H120-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2363	**L080-23** Aperam	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2364	**L085-23** Aperam	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2365	**L085-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2366	**L090-23** Aperam	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2367	**L090-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2368	**L095-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2369	**L100-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2370	**R120-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2371	**R130-27** Aperam	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.68** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2372	**R130-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.71** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2373	**R140-30** Aperam	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2374	**18QG080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
2375	**18QG080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
2376	**18QG085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2377	**18QG085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
2378	**18QG095** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
2379	**18QG095** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
2380	**18RK065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
2381	**18RK065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
2382	**18RK070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
2383	**18RK070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
2384	**18RK075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
2385	**18RK075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
2386	**18RK085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
2387	**18RK085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
2388	**20QG080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
2389	**20QG080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
2390	**20QG085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
2391	**20QG085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
2392	**20QG095** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
2393	**20QG095** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
2394	**20RK070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
2395	**20RK070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
2396	**20RK075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
2397	**20RK075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
2398	**20RK085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
2399	**20RK085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
2400	**23Q110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
2401	**23Q110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
2402	**23QG085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
2403	**23QG085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2404	**23QG090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
2405	**23QG090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
2406	**23QG095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
2407	**23QG095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
2408	**23QG100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
2409	**23QG100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
2410	**23RK075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
2411	**23RK075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
2412	**23RK080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
2413	**23RK080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
2414	**23RK085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
2415	**23RK085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
2416	**23RK090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
2417	**23RK090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
2418	**23RK100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
2419	**23RK100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
2420	**27Q120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
2421	**27Q120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	ค่าทั่วไป
2422	**27QG090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
2423	**27QG090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
2424	**27QG095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
2425	**27QG095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
2426	**27QG100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
2427	**27QG100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
2428	**27QG120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
2429	**27QG120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	ค่าทั่วไป
2430	**27RK085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2431	**27RK085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
2432	**27RK090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
2433	**27RK090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
2434	**27RK095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
2435	**27RK095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
2436	**27RK100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
2437	**27RK100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
2438	**30Q120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
2439	**30Q120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	ค่าทั่วไป
2440	**30Q130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
2441	**30Q130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	ค่าทั่วไป
2442	**30QG100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
2443	**30QG100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
2444	**30QG105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
2445	**30QG105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	ค่าทั่วไป
2446	**30QG120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
2447	**30QG120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	ค่าทั่วไป
2448	**30RK095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
2449	**30RK095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
2450	**30RK100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
2451	**30RK100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
2452	**30RK105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
2453	**30RK105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าทั่วไป
2454	**35Q145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
2455	**35Q145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	ค่าทั่วไป
2456	**35Q155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
2457	**35Q155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2458	**35QG135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
2459	**35QG135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	ค่าทั่วไป
2460	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2461	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
2462	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2463	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
2464	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2465	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
2466	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2467	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
2468	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2469	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
2470	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2471	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
2472	**B18P085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2473	**B18P085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2474	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2475	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	ค่าทั่วไป
2476	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2477	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
2478	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2479	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าทั่วไป
2480	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2481	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
2482	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2483	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
2484	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2485	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
2486	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2487	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าทั่วไป
2488	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2489	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
2490	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2491	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
2492	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2493	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
2494	**B20HS075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2495	**B20HS075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2496	**B20HS080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2497	**B20HS080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2498	**B20HS085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2499	**B20HS085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2500	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2501	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
2502	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2503	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
2504	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2505	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
2506	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2507	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
2508	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2509	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
2510	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2511	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2512	**B20PD080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2513	**B20PD080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2514	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2515	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
2516	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2517	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
2518	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2519	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
2520	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2521	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
2522	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2523	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
2524	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2525	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
2526	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2527	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
2528	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2529	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
2530	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2531	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
2532	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2533	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
2534	**B20R085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2535	**B20R085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2536	**B20RD065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2537	**B20RD065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2538	**B20RD070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2539	**B20RD070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2540	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2541	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
2542	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2543	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
2544	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2545	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
2546	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2547	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
2548	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2549	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
2550	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2551	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
2552	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2553	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
2554	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2555	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
2556	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2557	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
2558	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2559	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
2560	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2561	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
2562	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2563	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
2564	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2565	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2566	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2567	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
2568	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2569	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
2570	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2571	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
2572	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2573	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
2574	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2575	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
2576	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2577	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
2578	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2579	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
2580	**B23PD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2581	**B23PD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2582	**B23PD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2583	**B23PD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2584	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2585	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
2586	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2587	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
2588	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2589	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2590	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2591	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
2592	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2593	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
2594	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2595	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
2596	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2597	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
2598	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2599	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
2600	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2601	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
2602	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2603	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
2604	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2605	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
2606	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2607	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
2608	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2609	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
2610	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2611	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
2612	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2613	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
2614	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2615	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
2616	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2617	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
2618	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2619	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2620	**B23RD070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2621	**B23RD070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2622	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2623	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
2624	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2625	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
2626	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2627	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
2628	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2629	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
2630	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2631	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
2632	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2633	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
2634	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2635	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
2636	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2637	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
2638	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2639	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
2640	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2641	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
2642	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2643	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2644	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2645	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
2646	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2647	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
2648	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2649	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2650	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2651	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
2652	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2653	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
2654	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2655	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2656	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2657	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
2658	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2659	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
2660	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2661	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2662	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2663	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
2664	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2665	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
2666	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2667	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
2668	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2669	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
2670	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2671	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
2672	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2673	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2674	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2675	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2676	**B27P120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2677	**B27P120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2678	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2679	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2680	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2681	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
2682	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2683	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
2684	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2685	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2686	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2687	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
2688	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2689	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
2690	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2691	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2692	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2693	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
2694	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2695	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าทั่วไป
2696	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2697	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
2698	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2699	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
2700	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2701	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
2702	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2703	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
2704	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2705	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
2706	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2707	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
2708	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2709	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าทั่วไป
2710	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2711	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	ค่าทั่วไป
2712	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2713	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
2714	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2715	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	ค่าทั่วไป
2716	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2717	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
2718	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2719	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
2720	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2721	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2722	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2723	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
2724	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2725	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
2726	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2727	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2728	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2729	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
2730	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2731	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
2732	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2733	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
2734	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2735	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
2736	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2737	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
2738	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2739	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	ค่าทั่วไป
2740	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2741	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
2742	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2743	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
2744	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2745	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
2746	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2747	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	ค่าทั่วไป
2748	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2749	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
2750	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2751	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	ค่าทั่วไป
2752	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2753	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
2754	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2755	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
2756	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2757	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2758	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2759	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
2760	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2761	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
2762	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2763	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2764	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2765	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
2766	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2767	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
2768	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2769	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
2770	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2771	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
2772	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2773	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
2774	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2775	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	ค่าทั่วไป
2776	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2777	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2778	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2779	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
2780	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2781	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2782	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2783	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
2784	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2785	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	ค่าทั่วไป
2786	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2787	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
2788	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2789	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	ค่าทั่วไป
2790	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2791	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
2792	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2793	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	ค่าทั่วไป
2794	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2795	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
2796	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2797	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	ค่าทั่วไป
2798	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
2799	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
2800	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2801	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	ค่าทั่วไป
2802	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	ค่าทั่วไป
2803	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01276** W/kg	ค่าทั่วไป
2804	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0276** W/kg	ค่าทั่วไป
2805	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0482** W/kg	ค่าทั่วไป
2806	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0745** W/kg	ค่าทั่วไป
2807	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1060** W/kg	ค่าทั่วไป
2808	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1437** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2809	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1873** W/kg	ค่าทั่วไป
2810	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2368** W/kg	ค่าทั่วไป
2811	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.293** W/kg	ค่าทั่วไป
2812	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.355** W/kg	ค่าทั่วไป
2813	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.422** W/kg	ค่าทั่วไป
2814	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.496** W/kg	ค่าทั่วไป
2815	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.577** W/kg	ค่าทั่วไป
2816	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	ค่าทั่วไป
2817	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.650** W/kg	ค่าทั่วไป
2818	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.764** W/kg	ค่าทั่วไป
2819	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2820	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
2821	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.897** W/kg	ค่าทั่วไป
2822	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.090** W/kg	ค่าทั่วไป
2823	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.512** W/kg	ค่าทั่วไป
2824	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00419** W/kg	ค่าทั่วไป
2825	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00464** W/kg	ค่าทั่วไป
2826	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01587** W/kg	ค่าทั่วไป
2827	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	ค่าทั่วไป
2828	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0365** W/kg	ค่าทั่วไป
2829	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0349** W/kg	ค่าทั่วไป
2830	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0633** W/kg	ค่าทั่วไป
2831	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0609** W/kg	ค่าทั่วไป
2832	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0934** W/kg	ค่าทั่วไป
2833	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0969** W/kg	ค่าทั่วไป
2834	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1368** W/kg	ค่าทั่วไป
2835	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1321** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2836	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1770** W/kg	ค่าทั่วไป
2837	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1831** W/kg	ค่าทั่วไป
2838	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.228** W/kg	ค่าทั่วไป
2839	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.236** W/kg	ค่าทั่วไป
2840	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.286** W/kg	ค่าทั่วไป
2841	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.296** W/kg	ค่าทั่วไป
2842	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.351** W/kg	ค่าทั่วไป
2843	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.363** W/kg	ค่าทั่วไป
2844	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.438** W/kg	ค่าทั่วไป
2845	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.423** W/kg	ค่าทั่วไป
2846	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.503** W/kg	ค่าทั่วไป
2847	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.520** W/kg	ค่าทั่วไป
2848	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.611** W/kg	ค่าทั่วไป
2849	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.591** W/kg	ค่าทั่วไป
2850	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.687** W/kg	ค่าทั่วไป
2851	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.711** W/kg	ค่าทั่วไป
2852	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2853	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.822** W/kg	ค่าทั่วไป
2854	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.796** W/kg	ค่าทั่วไป
2855	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
2856	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.916** W/kg	ค่าทั่วไป
2857	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.952** W/kg	ค่าทั่วไป
2858	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2859	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
2860	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.080** W/kg	ค่าทั่วไป
2861	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.116** W/kg	ค่าทั่วไป
2862	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.348** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2863	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.383** W/kg	ค่าทั่วไป
2864	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.92** W/kg	ค่าทั่วไป
2865	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.98** W/kg	ค่าทั่วไป
2866	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00785** VA/kg	ค่าทั่วไป
2867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00844** VA/kg	ค่าทั่วไป
2868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0290** VA/kg	ค่าทั่วไป
2869	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0275** VA/kg	ค่าทั่วไป
2870	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0595** VA/kg	ค่าทั่วไป
2871	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0575** VA/kg	ค่าทั่วไป
2872	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0957** VA/kg	ค่าทั่วไป
2873	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0976** VA/kg	ค่าทั่วไป
2874	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1420** VA/kg	ค่าทั่วไป
2875	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1406** VA/kg	ค่าทั่วไป
2876	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1921** VA/kg	ค่าทั่วไป
2877	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1917** VA/kg	ค่าทั่วไป
2878	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.249** VA/kg	ค่าทั่วไป
2879	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.248** VA/kg	ค่าทั่วไป
2880	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.311** VA/kg	ค่าทั่วไป
2881	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.309** VA/kg	ค่าทั่วไป
2882	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.380** VA/kg	ค่าทั่วไป
2883	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	ค่าทั่วไป
2884	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.455** VA/kg	ค่าทั่วไป
2885	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.451** VA/kg	ค่าทั่วไป
2886	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.537** VA/kg	ค่าทั่วไป
2887	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.531** VA/kg	ค่าทั่วไป
2888	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.628** VA/kg	ค่าทั่วไป
2889	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.621** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2890	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** VA/kg	ค่าทั่วไป
2891	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.725** VA/kg	ค่าทั่วไป
2892	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.840** VA/kg	ค่าทั่วไป
2893	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.853** VA/kg	ค่าทั่วไป
2894	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.005** VA/kg	ค่าทั่วไป
2895	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.996** VA/kg	ค่าทั่วไป
2896	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.168** VA/kg	ค่าทั่วไป
2897	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.209** VA/kg	ค่าทั่วไป
2898	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.576** VA/kg	ค่าทั่วไป
2899	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.581** VA/kg	ค่าทั่วไป
2900	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.82** VA/kg	ค่าทั่วไป
2901	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.69** VA/kg	ค่าทั่วไป
2902	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.43** VA/kg	ค่าทั่วไป
2903	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.70** VA/kg	ค่าทั่วไป
2904	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00385** W/kg	ค่าทั่วไป
2905	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01451** W/kg	ค่าทั่วไป
2906	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	ค่าทั่วไป
2907	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0554** W/kg	ค่าทั่วไป
2908	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0852** W/kg	ค่าทั่วไป
2909	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1210** W/kg	ค่าทั่วไป
2910	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1628** W/kg	ค่าทั่วไป
2911	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.211** W/kg	ค่าทั่วไป
2912	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.265** W/kg	ค่าทั่วไป
2913	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.325** W/kg	ค่าทั่วไป
2914	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.394** W/kg	ค่าทั่วไป
2915	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.470** W/kg	ค่าทั่วไป
2916	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.555** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2917	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.648** W/kg	ค่าทั่วไป
2918	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2919	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
2920	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	ค่าทั่วไป
2921	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.867** W/kg	ค่าทั่วไป
2922	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2923	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
2924	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.017** W/kg	ค่าทั่วไป
2925	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.264** W/kg	ค่าทั่วไป
2926	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.766** W/kg	ค่าทั่วไป
2927	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00717** VA/kg	ค่าทั่วไป
2928	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0250** VA/kg	ค่าทั่วไป
2929	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0523** VA/kg	ค่าทั่วไป
2930	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0873** VA/kg	ค่าทั่วไป
2931	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1293** VA/kg	ค่าทั่วไป
2932	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1776** VA/kg	ค่าทั่วไป
2933	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.233** VA/kg	ค่าทั่วไป
2934	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** VA/kg	ค่าทั่วไป
2935	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.367** VA/kg	ค่าทั่วไป
2936	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** VA/kg	ค่าทั่วไป
2937	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.551** VA/kg	ค่าทั่วไป
2938	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.671** VA/kg	ค่าทั่วไป
2939	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.819** VA/kg	ค่าทั่วไป
2940	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.000** VA/kg	ค่าทั่วไป
2941	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.225** VA/kg	ค่าทั่วไป
2942	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.524** VA/kg	ค่าทั่วไป
2943	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.04** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2944	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.48** VA/kg	ค่าทั่วไป
2945	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.19** VA/kg	ค่าทั่วไป
2946	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** W/kg	ค่าทั่วไป
2947	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00514** W/kg	ค่าทั่วไป
2948	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01873** W/kg	ค่าทั่วไป
2949	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01938** W/kg	ค่าทั่วไป
2950	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0414** W/kg	ค่าทั่วไป
2951	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0426** W/kg	ค่าทั่วไป
2952	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0723** W/kg	ค่าทั่วไป
2953	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0739** W/kg	ค่าทั่วไป
2954	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1105** W/kg	ค่าทั่วไป
2955	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1129** W/kg	ค่าทั่วไป
2956	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1589** W/kg	ค่าทั่วไป
2957	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1558** W/kg	ค่าทั่วไป
2958	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.212** W/kg	ค่าทั่วไป
2959	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.208** W/kg	ค่าทั่วไป
2960	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.272** W/kg	ค่าทั่วไป
2961	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.267** W/kg	ค่าทั่วไป
2962	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.341** W/kg	ค่าทั่วไป
2963	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.334** W/kg	ค่าทั่วไป
2964	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.417** W/kg	ค่าทั่วไป
2965	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.409** W/kg	ค่าทั่วไป
2966	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.502** W/kg	ค่าทั่วไป
2967	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.492** W/kg	ค่าทั่วไป
2968	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.595** W/kg	ค่าทั่วไป
2969	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.584** W/kg	ค่าทั่วไป
2970	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.686** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2971	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.698** W/kg	ค่าทั่วไป
2972	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.811** W/kg	ค่าทั่วไป
2973	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.798** W/kg	ค่าทั่วไป
2974	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2975	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	ค่าทั่วไป
2976	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
2977	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.924** W/kg	ค่าทั่วไป
2978	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.080** W/kg	ค่าทั่วไป
2979	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.064** W/kg	ค่าทั่วไป
2980	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2981	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.250** W/kg	ค่าทั่วไป
2982	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
2983	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.258** W/kg	ค่าทั่วไป
2984	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.523** W/kg	ค่าทั่วไป
2985	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.534** W/kg	ค่าทั่วไป
2986	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.09** W/kg	ค่าทั่วไป
2987	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.11** W/kg	ค่าทั่วไป
2988	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00853** VA/kg	ค่าทั่วไป
2989	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00912** VA/kg	ค่าทั่วไป
2990	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0319** VA/kg	ค่าทั่วไป
2991	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0307** VA/kg	ค่าทั่วไป
2992	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0645** VA/kg	ค่าทั่วไป
2993	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0657** VA/kg	ค่าทั่วไป
2994	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1071** VA/kg	ค่าทั่วไป
2995	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1079** VA/kg	ค่าทั่วไป
2996	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1574** VA/kg	ค่าทั่วไป
2997	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1569** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
2998	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.214** VA/kg	ค่าทั่วไป
2999	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.212** VA/kg	ค่าทั่วไป
3000	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.278** VA/kg	ค่าทั่วไป
3001	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.273** VA/kg	ค่าทั่วไป
3002	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.347** VA/kg	ค่าทั่วไป
3003	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.341** VA/kg	ค่าทั่วไป
3004	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.424** VA/kg	ค่าทั่วไป
3005	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.414** VA/kg	ค่าทั่วไป
3006	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.507** VA/kg	ค่าทั่วไป
3007	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.495** VA/kg	ค่าทั่วไป
3008	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.597** VA/kg	ค่าทั่วไป
3009	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.583** VA/kg	ค่าทั่วไป
3010	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.680** VA/kg	ค่าทั่วไป
3011	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.697** VA/kg	ค่าทั่วไป
3012	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.809** VA/kg	ค่าทั่วไป
3013	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.791** VA/kg	ค่าทั่วไป
3014	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.915** VA/kg	ค่าทั่วไป
3015	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.937** VA/kg	ค่าทั่วไป
3016	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.092** VA/kg	ค่าทั่วไป
3017	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.069** VA/kg	ค่าทั่วไป
3018	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.304** VA/kg	ค่าทั่วไป
3019	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.268** VA/kg	ค่าทั่วไป
3020	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.664** VA/kg	ค่าทั่วไป
3021	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.665** VA/kg	ค่าทั่วไป
3022	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.58** VA/kg	ค่าทั่วไป
3023	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.75** VA/kg	ค่าทั่วไป
3024	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.02** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3025	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**9.82** VA/kg	ค่าทั่วไป
3026	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00441** W/kg	ค่าทั่วไป
3027	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	ค่าทั่วไป
3028	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0370** W/kg	ค่าทั่วไป
3029	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0647** W/kg	ค่าทั่วไป
3030	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0996** W/kg	ค่าทั่วไป
3031	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1413** W/kg	ค่าทั่วไป
3032	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1900** W/kg	ค่าทั่วไป
3033	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.246** W/kg	ค่าทั่วไป
3034	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.309** W/kg	ค่าทั่วไป
3035	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.380** W/kg	ค่าทั่วไป
3036	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.459** W/kg	ค่าทั่วไป
3037	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.547** W/kg	ค่าทั่วไป
3038	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.644** W/kg	ค่าทั่วไป
3039	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.749** W/kg	ค่าทั่วไป
3040	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3041	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.865** W/kg	ค่าทั่วไป
3042	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
3043	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.994** W/kg	ค่าทั่วไป
3044	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3045	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
3046	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.154** W/kg	ค่าทั่วไป
3047	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.405** W/kg	ค่าทั่วไป
3048	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.876** W/kg	ค่าทั่วไป
3049	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00683** VA/kg	ค่าทั่วไป
3050	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0244** VA/kg	ค่าทั่วไป
3051	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0518** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3052	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0874** VA/kg	ค่าทั่วไป
3053	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1306** VA/kg	ค่าทั่วไป
3054	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1808** VA/kg	ค่าทั่วไป
3055	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.238** VA/kg	ค่าทั่วไป
3056	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.303** VA/kg	ค่าทั่วไป
3057	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	ค่าทั่วไป
3058	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.463** VA/kg	ค่าทั่วไป
3059	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.565** VA/kg	ค่าทั่วไป
3060	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.685** VA/kg	ค่าทั่วไป
3061	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.829** VA/kg	ค่าทั่วไป
3062	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.999** VA/kg	ค่าทั่วไป
3063	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.200** VA/kg	ค่าทั่วไป
3064	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.453** VA/kg	ค่าทั่วไป
3065	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.887** VA/kg	ค่าทั่วไป
3066	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/kg	ค่าทั่วไป
3067	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.15** VA/kg	ค่าทั่วไป
3068	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00586** W/kg	ค่าทั่วไป
3069	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00569** W/kg	ค่าทั่วไป
3070	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0214** W/kg	ค่าทั่วไป
3071	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0218** W/kg	ค่าทั่วไป
3072	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0463** W/kg	ค่าทั่วไป
3073	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** W/kg	ค่าทั่วไป
3074	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0799** W/kg	ค่าทั่วไป
3075	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0812** W/kg	ค่าทั่วไป
3076	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1232** W/kg	ค่าทั่วไป
3077	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1211** W/kg	ค่าทั่วไป
3078	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1727** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3079	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1699** W/kg	ค่าทั่วไป
3080	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.230** W/kg	ค่าทั่วไป
3081	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.226** W/kg	ค่าทั่วไป
3082	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.289** W/kg	ค่าทั่วไป
3083	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** W/kg	ค่าทั่วไป
3084	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.360** W/kg	ค่าทั่วไป
3085	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.368** W/kg	ค่าทั่วไป
3086	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.439** W/kg	ค่าทั่วไป
3087	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** W/kg	ค่าทั่วไป
3088	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.527** W/kg	ค่าทั่วไป
3089	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.540** W/kg	ค่าทั่วไป
3090	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.625** W/kg	ค่าทั่วไป
3091	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.640** W/kg	ค่าทั่วไป
3092	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.748** W/kg	ค่าทั่วไป
3093	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** W/kg	ค่าทั่วไป
3094	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.868** W/kg	ค่าทั่วไป
3095	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.849** W/kg	ค่าทั่วไป
3096	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3097	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.999** W/kg	ค่าทั่วไป
3098	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.982** W/kg	ค่าทั่วไป
3099	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
3100	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.149** W/kg	ค่าทั่วไป
3101	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.126** W/kg	ค่าทั่วไป
3102	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3103	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.31** W/kg	ค่าทั่วไป
3104	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.333** W/kg	ค่าทั่วไป
3105	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.313** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3106	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.596** W/kg	ค่าทั่วไป
3107	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.629** W/kg	ค่าทั่วไป
3108	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.22** W/kg	ค่าทั่วไป
3109	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.26** W/kg	ค่าทั่วไป
3110	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00878** VA/kg	ค่าทั่วไป
3111	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00946** VA/kg	ค่าทั่วไป
3112	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0323** VA/kg	ค่าทั่วไป
3113	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0311** VA/kg	ค่าทั่วไป
3114	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0659** VA/kg	ค่าทั่วไป
3115	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0647** VA/kg	ค่าทั่วไป
3116	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1073** VA/kg	ค่าทั่วไป
3117	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1083** VA/kg	ค่าทั่วไป
3118	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1577** VA/kg	ค่าทั่วไป
3119	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1584** VA/kg	ค่าทั่วไป
3120	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	ค่าทั่วไป
3121	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	ค่าทั่วไป
3122	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.279** VA/kg	ค่าทั่วไป
3123	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.280** VA/kg	ค่าทั่วไป
3124	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.352** VA/kg	ค่าทั่วไป
3125	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.350** VA/kg	ค่าทั่วไป
3126	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.429** VA/kg	ค่าทั่วไป
3127	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.431** VA/kg	ค่าทั่วไป
3128	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.518** VA/kg	ค่าทั่วไป
3129	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.515** VA/kg	ค่าทั่วไป
3130	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.609** VA/kg	ค่าทั่วไป
3131	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.614** VA/kg	ค่าทั่วไป
3132	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.720** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3133	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.713** VA/kg	ค่าทั่วไป
3134	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.830** VA/kg	ค่าทั่วไป
3135	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.837** VA/kg	ค่าทั่วไป
3136	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.960** VA/kg	ค่าทั่วไป
3137	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.972** VA/kg	ค่าทั่วไป
3138	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.120** VA/kg	ค่าทั่วไป
3139	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.134** VA/kg	ค่าทั่วไป
3140	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.331** VA/kg	ค่าทั่วไป
3141	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.351** VA/kg	ค่าทั่วไป
3142	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.683** VA/kg	ค่าทั่วไป
3143	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.706** VA/kg	ค่าทั่วไป
3144	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	ค่าทั่วไป
3145	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	ค่าทั่วไป
3146	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	ค่าทั่วไป
3147	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	ค่าทั่วไป
3148	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00487** W/kg	ค่าทั่วไป
3149	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01871** W/kg	ค่าทั่วไป
3150	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0413** W/kg	ค่าทั่วไป
3151	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0720** W/kg	ค่าทั่วไป
3152	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1103** W/kg	ค่าทั่วไป
3153	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1559** W/kg	ค่าทั่วไป
3154	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.209** W/kg	ค่าทั่วไป
3155	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** W/kg	ค่าทั่วไป
3156	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.337** W/kg	ค่าทั่วไป
3157	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.413** W/kg	ค่าทั่วไป
3158	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.498** W/kg	ค่าทั่วไป
3159	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.592** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3160	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.696** W/kg	ค่าทั่วไป
3161	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.809** W/kg	ค่าทั่วไป
3162	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3163	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	ค่าทั่วไป
3164	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
3165	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.079** W/kg	ค่าทั่วไป
3166	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3167	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
3168	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.252** W/kg	ค่าทั่วไป
3169	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.506** W/kg	ค่าทั่วไป
3170	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.02** W/kg	ค่าทั่วไป
3171	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00741** VA/kg	ค่าทั่วไป
3172	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0268** VA/kg	ค่าทั่วไป
3173	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0566** VA/kg	ค่าทั่วไป
3174	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0952** VA/kg	ค่าทั่วไป
3175	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1416** VA/kg	ค่าทั่วไป
3176	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1954** VA/kg	ค่าทั่วไป
3177	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.257** VA/kg	ค่าทั่วไป
3178	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.326** VA/kg	ค่าทั่วไป
3179	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.405** VA/kg	ค่าทั่วไป
3180	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.498** VA/kg	ค่าทั่วไป
3181	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.605** VA/kg	ค่าทั่วไป
3182	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.730** VA/kg	ค่าทั่วไป
3183	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.877** VA/kg	ค่าทั่วไป
3184	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.053** VA/kg	ค่าทั่วไป
3185	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.271** VA/kg	ค่าทั่วไป
3186	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.566** VA/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3187	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.05** VA/kg	ค่าทั่วไป
3188	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.31** VA/kg	ค่าทั่วไป
3189	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.25** VA/kg	ค่าทั่วไป
3190	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00182** W/lb	ค่าทั่วไป
3191	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00688** W/lb	ค่าทั่วไป
3192	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	ค่าทั่วไป
3193	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	ค่าทั่วไป
3194	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0409** W/lb	ค่าทั่วไป
3195	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0584** W/lb	ค่าทั่วไป
3196	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0788** W/lb	ค่าทั่วไป
3197	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	ค่าทั่วไป
3198	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	ค่าทั่วไป
3199	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.158** W/lb	ค่าทั่วไป
3200	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.191** W/lb	ค่าทั่วไป
3201	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** W/lb	ค่าทั่วไป
3202	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.269** W/lb	ค่าทั่วไป
3203	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.317** W/lb	ค่าทั่วไป
3204	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3205	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	ค่าทั่วไป
3206	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	ค่าทั่วไป
3207	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.451** W/lb	ค่าทั่วไป
3208	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.609** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3209	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	ค่าทั่วไป
3210	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	ค่าทั่วไป
3211	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	ค่าทั่วไป
3212	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.00** W/lb	ค่าทั่วไป
3213	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3214	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0164** VA/lb	ค่าทั่วไป
3215	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0330** VA/lb	ค่าทั่วไป
3216	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** VA/lb	ค่าทั่วไป
3217	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0765** VA/lb	ค่าทั่วไป
3218	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.102** VA/lb	ค่าทั่วไป
3219	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	ค่าทั่วไป
3220	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	ค่าทั่วไป
3221	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.196** VA/lb	ค่าทั่วไป
3222	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.234** VA/lb	ค่าทั่วไป
3223	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.277** VA/lb	ค่าทั่วไป
3224	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.328** VA/lb	ค่าทั่วไป
3225	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.390** VA/lb	ค่าทั่วไป
3226	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.474** VA/lb	ค่าทั่วไป
3227	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** VA/lb	ค่าทั่วไป
3228	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.853** VA/lb	ค่าทั่วไป
3229	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** VA/lb	ค่าทั่วไป
3230	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.17** VA/lb	ค่าทั่วไป
3231	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.3** VA/lb	ค่าทั่วไป
3232	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00193** W/lb	ค่าทั่วไป
3233	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00716** W/lb	ค่าทั่วไป
3234	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0156** W/lb	ค่าทั่วไป
3235	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0269** W/lb	ค่าทั่วไป
3236	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0412** W/lb	ค่าทั่วไป
3237	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0585** W/lb	ค่าทั่วไป
3238	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0789** W/lb	ค่าทั่วไป
3239	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	ค่าทั่วไป
3240	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3241	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.159** W/lb	ค่าทั่วไป
3242	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.192** W/lb	ค่าทั่วไป
3243	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.230** W/lb	ค่าทั่วไป
3244	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.271** W/lb	ค่าทั่วไป
3245	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.320** W/lb	ค่าทั่วไป
3246	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3247	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	ค่าทั่วไป
3248	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	ค่าทั่วไป
3249	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.459** W/lb	ค่าทั่วไป
3250	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.620** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3251	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	ค่าทั่วไป
3252	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	ค่าทั่วไป
3253	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.807** W/lb	ค่าทั่วไป
3254	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.06** W/lb	ค่าทั่วไป
3255	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00426** VA/lb	ค่าทั่วไป
3256	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0142** VA/lb	ค่าทั่วไป
3257	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	ค่าทั่วไป
3258	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	ค่าทั่วไป
3259	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0655** VA/lb	ค่าทั่วไป
3260	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0879** VA/lb	ค่าทั่วไป
3261	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** VA/lb	ค่าทั่วไป
3262	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.140** VA/lb	ค่าทั่วไป
3263	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.171** VA/lb	ค่าทั่วไป
3264	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.205** VA/lb	ค่าทั่วไป
3265	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.243** VA/lb	ค่าทั่วไป
3266	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	ค่าทั่วไป
3267	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3268	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.416** VA/lb	ค่าทั่วไป
3269	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.531** VA/lb	ค่าทั่วไป
3270	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.749** VA/lb	ค่าทั่วไป
3271	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** VA/lb	ค่าทั่วไป
3272	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.66** VA/lb	ค่าทั่วไป
3273	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.5** VA/lb	ค่าทั่วไป
3274	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00192** W/lb	ค่าทั่วไป
3275	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00201** W/lb	ค่าทั่วไป
3276	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00742** W/lb	ค่าทั่วไป
3277	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00762** W/lb	ค่าทั่วไป
3278	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0167** W/lb	ค่าทั่วไป
3279	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0163** W/lb	ค่าทั่วไป
3280	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0291** W/lb	ค่าทั่วไป
3281	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	ค่าทั่วไป
3282	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0447** W/lb	ค่าทั่วไป
3283	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0438** W/lb	ค่าทั่วไป
3284	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	ค่าทั่วไป
3285	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0636** W/lb	ค่าทั่วไป
3286	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0858** W/lb	ค่าทั่วไป
3287	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0834** W/lb	ค่าทั่วไป
3288	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	ค่าทั่วไป
3289	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.111** W/lb	ค่าทั่วไป
3290	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.140** W/lb	ค่าทั่วไป
3291	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	ค่าทั่วไป
3292	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.172** W/lb	ค่าทั่วไป
3293	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	ค่าทั่วไป
3294	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3295	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.207** W/lb	ค่าทั่วไป
3296	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.246** W/lb	ค่าทั่วไป
3297	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	ค่าทั่วไป
3298	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	ค่าทั่วไป
3299	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.291** W/lb	ค่าทั่วไป
3300	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.341** W/lb	ค่าทั่วไป
3301	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	ค่าทั่วไป
3302	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.445** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3303	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	ค่าทั่วไป
3304	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.394** W/lb	ค่าทั่วไป
3305	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.402** W/lb	ค่าทั่วไป
3306	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.467** W/lb	ค่าทั่วไป
3307	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.481** W/lb	ค่าทั่วไป
3308	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.700** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3309	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.581** W/lb	ค่าทั่วไป
3310	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.585** W/lb	ค่าทั่วไป
3311	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.598** W/lb	ค่าทั่วไป
3312	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.773** W/lb	ค่าทั่วไป
3313	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.801** W/lb	ค่าทั่วไป
3314	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.03** W/lb	ค่าทั่วไป
3315	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.999** W/lb	ค่าทั่วไป
3316	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00504** VA/lb	ค่าทั่วไป
3317	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00560** VA/lb	ค่าทั่วไป
3318	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0186** VA/lb	ค่าทั่วไป
3319	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	ค่าทั่วไป
3320	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0369** VA/lb	ค่าทั่วไป
3321	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3322	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0592** VA/lb	ค่าทั่วไป
3323	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0555** VA/lb	ค่าทั่วไป
3324	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0799** VA/lb	ค่าทั่วไป
3325	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0846** VA/lb	ค่าทั่วไป
3326	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.107** VA/lb	ค่าทั่วไป
3327	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	ค่าทั่วไป
3328	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.144** VA/lb	ค่าทั่วไป
3329	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.137** VA/lb	ค่าทั่วไป
3330	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** VA/lb	ค่าทั่วไป
3331	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.179** VA/lb	ค่าทั่วไป
3332	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** VA/lb	ค่าทั่วไป
3333	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	ค่าทั่วไป
3334	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.246** VA/lb	ค่าทั่วไป
3335	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.259** VA/lb	ค่าทั่วไป
3336	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.306** VA/lb	ค่าทั่วไป
3337	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.291** VA/lb	ค่าทั่วไป
3338	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.360** VA/lb	ค่าทั่วไป
3339	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.343** VA/lb	ค่าทั่วไป
3340	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.406** VA/lb	ค่าทั่วไป
3341	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.429** VA/lb	ค่าทั่วไป
3342	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.489** VA/lb	ค่าทั่วไป
3343	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.511** VA/lb	ค่าทั่วไป
3344	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.645** VA/lb	ค่าทั่วไป
3345	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.612** VA/lb	ค่าทั่วไป
3346	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.839** VA/lb	ค่าทั่วไป
3347	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	ค่าทั่วไป
3348	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3349	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** VA/lb	ค่าทั่วไป
3350	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.84** VA/lb	ค่าทั่วไป
3351	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.90** VA/lb	ค่าทั่วไป
3352	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.7** VA/lb	ค่าทั่วไป
3353	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	ค่าทั่วไป
3354	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00202** W/lb	ค่าทั่วไป
3355	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00753** W/lb	ค่าทั่วไป
3356	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	ค่าทั่วไป
3357	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	ค่าทั่วไป
3358	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	ค่าทั่วไป
3359	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	ค่าทั่วไป
3360	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0836** W/lb	ค่าทั่วไป
3361	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	ค่าทั่วไป
3362	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	ค่าทั่วไป
3363	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.167** W/lb	ค่าทั่วไป
3364	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.202** W/lb	ค่าทั่วไป
3365	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.241** W/lb	ค่าทั่วไป
3366	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	ค่าทั่วไป
3367	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.335** W/lb	ค่าทั่วไป
3368	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.405** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3369	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	ค่าทั่วไป
3370	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	ค่าทั่วไป
3371	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.473** W/lb	ค่าทั่วไป
3372	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.610** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3373	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	ค่าทั่วไป
3374	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	ค่าทั่วไป
3375	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.784** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3376	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	ค่าทั่วไป
3377	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00493** VA/lb	ค่าทั่วไป
3378	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0165** VA/lb	ค่าทั่วไป
3379	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0332** VA/lb	ค่าทั่วไป
3380	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0536** VA/lb	ค่าทั่วไป
3381	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0772** VA/lb	ค่าทั่วไป
3382	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.104** VA/lb	ค่าทั่วไป
3383	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.133** VA/lb	ค่าทั่วไป
3384	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** VA/lb	ค่าทั่วไป
3385	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.200** VA/lb	ค่าทั่วไป
3386	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.240** VA/lb	ค่าทั่วไป
3387	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.284** VA/lb	ค่าทั่วไป
3388	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.336** VA/lb	ค่าทั่วไป
3389	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.399** VA/lb	ค่าทั่วไป
3390	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.483** VA/lb	ค่าทั่วไป
3391	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.610** VA/lb	ค่าทั่วไป
3392	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	ค่าทั่วไป
3393	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	ค่าทั่วไป
3394	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.92** VA/lb	ค่าทั่วไป
3395	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	ค่าทั่วไป
3396	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	ค่าทั่วไป
3397	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00735** W/lb	ค่าทั่วไป
3398	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0161** W/lb	ค่าทั่วไป
3399	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	ค่าทั่วไป
3400	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0428** W/lb	ค่าทั่วไป
3401	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.061** W/lb	ค่าทั่วไป
3402	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0822** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3403	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	ค่าทั่วไป
3404	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	ค่าทั่วไป
3405	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	ค่าทั่วไป
3406	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	ค่าทั่วไป
3407	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	ค่าทั่วไป
3408	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	ค่าทั่วไป
3409	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.333** W/lb	ค่าทั่วไป
3410	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.410** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3411	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	ค่าทั่วไป
3412	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	ค่าทั่วไป
3413	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.472** W/lb	ค่าทั่วไป
3414	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3415	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	ค่าทั่วไป
3416	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	ค่าทั่วไป
3417	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.795** W/lb	ค่าทั่วไป
3418	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	ค่าทั่วไป
3419	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00414** VA/lb	ค่าทั่วไป
3420	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0140** VA/lb	ค่าทั่วไป
3421	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0281** VA/lb	ค่าทั่วไป
3422	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	ค่าทั่วไป
3423	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	ค่าทั่วไป
3424	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0890** VA/lb	ค่าทั่วไป
3425	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	ค่าทั่วไป
3426	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	ค่าทั่วไป
3427	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	ค่าทั่วไป
3428	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.211** VA/lb	ค่าทั่วไป
3429	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.251** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3430	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.298** VA/lb	ค่าทั่วไป
3431	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.356** VA/lb	ค่าทั่วไป
3432	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.433** VA/lb	ค่าทั่วไป
3433	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	ค่าทั่วไป
3434	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.774** VA/lb	ค่าทั่วไป
3435	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** VA/lb	ค่าทั่วไป
3436	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.81** VA/lb	ค่าทั่วไป
3437	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	ค่าทั่วไป
3438	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	ค่าทั่วไป
3439	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00734** W/lb	ค่าทั่วไป
3440	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0160** W/lb	ค่าทั่วไป
3441	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	ค่าทั่วไป
3442	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0429** W/lb	ค่าทั่วไป
3443	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0611** W/lb	ค่าทั่วไป
3444	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0824** W/lb	ค่าทั่วไป
3445	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	ค่าทั่วไป
3446	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	ค่าทั่วไป
3447	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	ค่าทั่วไป
3448	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	ค่าทั่วไป
3449	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	ค่าทั่วไป
3450	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	ค่าทั่วไป
3451	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	ค่าทั่วไป
3452	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3453	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	ค่าทั่วไป
3454	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	ค่าทั่วไป
3455	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	ค่าทั่วไป
3456	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.580** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3457	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	ค่าทั่วไป
3458	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	ค่าทั่วไป
3459	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.767** W/lb	ค่าทั่วไป
3460	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.01** W/lb	ค่าทั่วไป
3461	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00463** VA/lb	ค่าทั่วไป
3462	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0156** VA/lb	ค่าทั่วไป
3463	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0314** VA/lb	ค่าทั่วไป
3464	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0510** VA/lb	ค่าทั่วไป
3465	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0737** VA/lb	ค่าทั่วไป
3466	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0991** VA/lb	ค่าทั่วไป
3467	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.127** VA/lb	ค่าทั่วไป
3468	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.158** VA/lb	ค่าทั่วไป
3469	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.192** VA/lb	ค่าทั่วไป
3470	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.230** VA/lb	ค่าทั่วไป
3471	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.273** VA/lb	ค่าทั่วไป
3472	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.323** VA/lb	ค่าทั่วไป
3473	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.383** VA/lb	ค่าทั่วไป
3474	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.463** VA/lb	ค่าทั่วไป
3475	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	ค่าทั่วไป
3476	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.803** VA/lb	ค่าทั่วไป
3477	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** VA/lb	ค่าทั่วไป
3478	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.64** VA/lb	ค่าทั่วไป
3479	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	ค่าทั่วไป
3480	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00249** W/lb	ค่าทั่วไป
3481	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00242** W/lb	ค่าทั่วไป
3482	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00935** W/lb	ค่าทั่วไป
3483	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3484	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	ค่าทั่วไป
3485	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	ค่าทั่วไป
3486	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0346** W/lb	ค่าทั่วไป
3487	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0347** W/lb	ค่าทั่วไป
3488	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	ค่าทั่วไป
3489	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0531** W/lb	ค่าทั่วไป
3490	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0742** W/lb	ค่าทั่วไป
3491	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0748** W/lb	ค่าทั่วไป
3492	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.100** W/lb	ค่าทั่วไป
3493	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0990** W/lb	ค่าทั่วไป
3494	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	ค่าทั่วไป
3495	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	ค่าทั่วไป
3496	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	ค่าทั่วไป
3497	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.162** W/lb	ค่าทั่วไป
3498	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.195** W/lb	ค่าทั่วไป
3499	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	ค่าทั่วไป
3500	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.239** W/lb	ค่าทั่วไป
3501	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.236** W/lb	ค่าทั่วไป
3502	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.281** W/lb	ค่าทั่วไป
3503	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.285** W/lb	ค่าทั่วไป
3504	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.333** W/lb	ค่าทั่วไป
3505	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.336** W/lb	ค่าทั่วไป
3506	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.395** W/lb	ค่าทั่วไป
3507	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.391** W/lb	ค่าทั่วไป
3508	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3509	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.460** W/lb	ค่าทั่วไป
3510	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.462** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3511	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.463** W/lb	ค่าทั่วไป
3512	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.546** W/lb	ค่าทั่วไป
3513	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.550** W/lb	ค่าทั่วไป
3514	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3515	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.666** W/lb	ค่าทั่วไป
3516	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.673** W/lb	ค่าทั่วไป
3517	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.670** W/lb	ค่าทั่วไป
3518	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.845** W/lb	ค่าทั่วไป
3519	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.872** W/lb	ค่าทั่วไป
3520	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.090** W/lb	ค่าทั่วไป
3521	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.990** W/lb	ค่าทั่วไป
3522	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00524** VA/lb	ค่าทั่วไป
3523	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/lb	ค่าทั่วไป
3524	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0176** VA/lb	ค่าทั่วไป
3525	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0192** VA/lb	ค่าทั่วไป
3526	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0354** VA/lb	ค่าทั่วไป
3527	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0381** VA/lb	ค่าทั่วไป
3528	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0613** VA/lb	ค่าทั่วไป
3529	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0574** VA/lb	ค่าทั่วไป
3530	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	ค่าทั่วไป
3531	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0881** VA/lb	ค่าทั่วไป
3532	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.118** VA/lb	ค่าทั่วไป
3533	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	ค่าทั่วไป
3534	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	ค่าทั่วไป
3535	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.145** VA/lb	ค่าทั่วไป
3536	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.181** VA/lb	ค่าทั่วไป
3537	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.189** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3538	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.221** VA/lb	ค่าทั่วไป
3539	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	ค่าทั่วไป
3540	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.265** VA/lb	ค่าทั่วไป
3541	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	ค่าทั่วไป
3542	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.316** VA/lb	ค่าทั่วไป
3543	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.329** VA/lb	ค่าทั่วไป
3544	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.374** VA/lb	ค่าทั่วไป
3545	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.389** VA/lb	ค่าทั่วไป
3546	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.445** VA/lb	ค่าทั่วไป
3547	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** VA/lb	ค่าทั่วไป
3548	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.553** VA/lb	ค่าทั่วไป
3549	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** VA/lb	ค่าทั่วไป
3550	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.694** VA/lb	ค่าทั่วไป
3551	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.669** VA/lb	ค่าทั่วไป
3552	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.883** VA/lb	ค่าทั่วไป
3553	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.901** VA/lb	ค่าทั่วไป
3554	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** VA/lb	ค่าทั่วไป
3555	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** VA/lb	ค่าทั่วไป
3556	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.25** VA/lb	ค่าทั่วไป
3557	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.52** VA/lb	ค่าทั่วไป
3558	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.1** VA/lb	ค่าทั่วไป
3559	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**20.0** VA/lb	ค่าทั่วไป
3560	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00256** W/lb	ค่าทั่วไป
3561	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00953** W/lb	ค่าทั่วไป
3562	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	ค่าทั่วไป
3563	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0351** W/lb	ค่าทั่วไป
3564	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0532** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3565	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0747** W/lb	ค่าทั่วไป
3566	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0998** W/lb	ค่าทั่วไป
3567	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	ค่าทั่วไป
3568	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.161** W/lb	ค่าทั่วไป
3569	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	ค่าทั่วไป
3570	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.238** W/lb	ค่าทั่วไป
3571	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.284** W/lb	ค่าทั่วไป
3572	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.335** W/lb	ค่าทั่วไป
3573	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.393** W/lb	ค่าทั่วไป
3574	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3575	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	ค่าทั่วไป
3576	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	ค่าทั่วไป
3577	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.551** W/lb	ค่าทั่วไป
3578	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3579	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	ค่าทั่วไป
3580	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	ค่าทั่วไป
3581	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.881** W/lb	ค่าทั่วไป
3582	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.11** W/lb	ค่าทั่วไป
3583	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.0047** VA/lb	ค่าทั่วไป
3584	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0157** VA/lb	ค่าทั่วไป
3585	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0315** VA/lb	ค่าทั่วไป
3586	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0511** VA/lb	ค่าทั่วไป
3587	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0740** VA/lb	ค่าทั่วไป
3588	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	ค่าทั่วไป
3589	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** VA/lb	ค่าทั่วไป
3590	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	ค่าทั่วไป
3591	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.199** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3592	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.239** VA/lb	ค่าทั่วไป
3593	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.285** VA/lb	ค่าทั่วไป
3594	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.337** VA/lb	ค่าทั่วไป
3595	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.398** VA/lb	ค่าทั่วไป
3596	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.475** VA/lb	ค่าทั่วไป
3597	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.583** VA/lb	ค่าทั่วไป
3598	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.769** VA/lb	ค่าทั่วไป
3599	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	ค่าทั่วไป
3600	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.53** VA/lb	ค่าทั่วไป
3601	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.4** VA/lb	ค่าทั่วไป
3602	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00260** W/lb	ค่าทั่วไป
3603	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00259** W/lb	ค่าทั่วไป
3604	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0101** W/lb	ค่าทั่วไป
3605	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0100** W/lb	ค่าทั่วไป
3606	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0219** W/lb	ค่าทั่วไป
3607	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0220** W/lb	ค่าทั่วไป
3608	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	ค่าทั่วไป
3609	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	ค่าทั่วไป
3610	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0580** W/lb	ค่าทั่วไป
3611	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** W/lb	ค่าทั่วไป
3612	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0823** W/lb	ค่าทั่วไป
3613	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0819** W/lb	ค่าทั่วไป
3614	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** W/lb	ค่าทั่วไป
3615	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.111** W/lb	ค่าทั่วไป
3616	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** W/lb	ค่าทั่วไป
3617	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** W/lb	ค่าทั่วไป
3618	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.180** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3619	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** W/lb	ค่าทั่วไป
3620	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.220** W/lb	ค่าทั่วไป
3621	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.218** W/lb	ค่าทั่วไป
3622	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.263** W/lb	ค่าทั่วไป
3623	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** W/lb	ค่าทั่วไป
3624	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** W/lb	ค่าทั่วไป
3625	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.317** W/lb	ค่าทั่วไป
3626	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** W/lb	ค่าทั่วไป
3627	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/lb	ค่าทั่วไป
3628	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/lb	ค่าทั่วไป
3629	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.438** W/lb	ค่าทั่วไป
3630	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3631	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	ค่าทั่วไป
3632	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	ค่าทั่วไป
3633	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	ค่าทั่วไป
3634	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	ค่าทั่วไป
3635	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.605** W/lb	ค่าทั่วไป
3636	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3637	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	ค่าทั่วไป
3638	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	ค่าทั่วไป
3639	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.733** W/lb	ค่าทั่วไป
3640	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.930** W/lb	ค่าทั่วไป
3641	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.925** W/lb	ค่าทั่วไป
3642	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	ค่าทั่วไป
3643	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	ค่าทั่วไป
3644	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00496** VA/lb	ค่าทั่วไป
3645	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00521** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3646	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0174** VA/lb	ค่าทั่วไป
3647	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	ค่าทั่วไป
3648	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0347** VA/lb	ค่าทั่วไป
3649	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0348** VA/lb	ค่าทั่วไป
3650	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0567** VA/lb	ค่าทั่วไป
3651	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0569** VA/lb	ค่าทั่วไป
3652	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	ค่าทั่วไป
3653	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0827** VA/lb	ค่าทั่วไป
3654	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	ค่าทั่วไป
3655	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	ค่าทั่วไป
3656	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	ค่าทั่วไป
3657	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	ค่าทั่วไป
3658	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.185** VA/lb	ค่าทั่วไป
3659	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.186** VA/lb	ค่าทั่วไป
3660	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.228** VA/lb	ค่าทั่วไป
3661	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.229** VA/lb	ค่าทั่วไป
3662	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	ค่าทั่วไป
3663	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.276** VA/lb	ค่าทั่วไป
3664	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** VA/lb	ค่าทั่วไป
3665	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.332** VA/lb	ค่าทั่วไป
3666	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	ค่าทั่วไป
3667	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	ค่าทั่วไป
3668	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.474** VA/lb	ค่าทั่วไป
3669	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.476** VA/lb	ค่าทั่วไป
3670	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	ค่าทั่วไป
3671	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.580** VA/lb	ค่าทั่วไป
3672	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.722** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3673	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.733** VA/lb	ค่าทั่วไป
3674	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.980** VA/lb	ค่าทั่วไป
3675	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.975** VA/lb	ค่าทั่วไป
3676	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.65** VA/lb	ค่าทั่วไป
3677	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.78** VA/lb	ค่าทั่วไป
3678	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.99** VA/lb	ค่าทั่วไป
3679	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.57** VA/lb	ค่าทั่วไป
3680	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.8** VA/lb	ค่าทั่วไป
3681	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	ค่าทั่วไป
3682	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00281** W/lb	ค่าทั่วไป
3683	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0105** W/lb	ค่าทั่วไป
3684	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** W/lb	ค่าทั่วไป
3685	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0391** W/lb	ค่าทั่วไป
3686	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0596** W/lb	ค่าทั่วไป
3687	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.084** W/lb	ค่าทั่วไป
3688	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** W/lb	ค่าทั่วไป
3689	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** W/lb	ค่าทั่วไป
3690	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** W/lb	ค่าทั่วไป
3691	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.224** W/lb	ค่าทั่วไป
3692	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.271** W/lb	ค่าทั่วไป
3693	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.320** W/lb	ค่าทั่วไป
3694	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.377** W/lb	ค่าทั่วไป
3695	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.440** W/lb	ค่าทั่วไป
3696	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3697	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	ค่าทั่วไป
3698	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	ค่าทั่วไป
3699	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3700	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3701	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	ค่าทั่วไป
3702	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	ค่าทั่วไป
3703	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.931** W/lb	ค่าทั่วไป
3704	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	ค่าทั่วไป
3705	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** VA/lb	ค่าทั่วไป
3706	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0147** VA/lb	ค่าทั่วไป
3707	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0299** VA/lb	ค่าทั่วไป
3708	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0494** VA/lb	ค่าทั่วไป
3709	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** VA/lb	ค่าทั่วไป
3710	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	ค่าทั่วไป
3711	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	ค่าทั่วไป
3712	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** VA/lb	ค่าทั่วไป
3713	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	ค่าทั่วไป
3714	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.249** VA/lb	ค่าทั่วไป
3715	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.303** VA/lb	ค่าทั่วไป
3716	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.357** VA/lb	ค่าทั่วไป
3717	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.424** VA/lb	ค่าทั่วไป
3718	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.510** VA/lb	ค่าทั่วไป
3719	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.635** VA/lb	ค่าทั่วไป
3720	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.862** VA/lb	ค่าทั่วไป
3721	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.49** VA/lb	ค่าทั่วไป
3722	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.46** VA/lb	ค่าทั่วไป
3723	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	ค่าทั่วไป
3724	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00329** W/lb	ค่าทั่วไป
3725	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00334** W/lb	ค่าทั่วไป
3726	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3727	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0123** W/lb	ค่าทั่วไป
3728	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** W/lb	ค่าทั่วไป
3729	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0265** W/lb	ค่าทั่วไป
3730	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/lb	ค่าทั่วไป
3731	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0453** W/lb	ค่าทั่วไป
3732	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0687** W/lb	ค่าทั่วไป
3733	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0694** W/lb	ค่าทั่วไป
3734	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0973** W/lb	ค่าทั่วไป
3735	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0964** W/lb	ค่าทั่วไป
3736	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** W/lb	ค่าทั่วไป
3737	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.129** W/lb	ค่าทั่วไป
3738	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** W/lb	ค่าทั่วไป
3739	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** W/lb	ค่าทั่วไป
3740	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.207** W/lb	ค่าทั่วไป
3741	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.208** W/lb	ค่าทั่วไป
3742	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.253** W/lb	ค่าทั่วไป
3743	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.254** W/lb	ค่าทั่วไป
3744	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	ค่าทั่วไป
3745	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	ค่าทั่วไป
3746	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.363** W/lb	ค่าทั่วไป
3747	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.362** W/lb	ค่าทั่วไป
3748	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.427** W/lb	ค่าทั่วไป
3749	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.425** W/lb	ค่าทั่วไป
3750	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.496** W/lb	ค่าทั่วไป
3751	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.498** W/lb	ค่าทั่วไป
3752	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3753	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3754	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	ค่าทั่วไป
3755	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.578** W/lb	ค่าทั่วไป
3756	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** W/lb	ค่าทั่วไป
3757	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.676** W/lb	ค่าทั่วไป
3758	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3759	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	ค่าทั่วไป
3760	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	ค่าทั่วไป
3761	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	ค่าทั่วไป
3762	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.02** W/lb	ค่าทั่วไป
3763	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.00** W/lb	ค่าทั่วไป
3764	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.22** W/lb	ค่าทั่วไป
3765	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.19** W/lb	ค่าทั่วไป
3766	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00516** VA/lb	ค่าทั่วไป
3767	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00499** VA/lb	ค่าทั่วไป
3768	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0173** VA/lb	ค่าทั่วไป
3769	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0169** VA/lb	ค่าทั่วไป
3770	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** VA/lb	ค่าทั่วไป
3771	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0346** VA/lb	ค่าทั่วไป
3772	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0572** VA/lb	ค่าทั่วไป
3773	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0576** VA/lb	ค่าทั่วไป
3774	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0848** VA/lb	ค่าทั่วไป
3775	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** VA/lb	ค่าทั่วไป
3776	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	ค่าทั่วไป
3777	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	ค่าทั่วไป
3778	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	ค่าทั่วไป
3779	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.153** VA/lb	ค่าทั่วไป
3780	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3781	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	ค่าทั่วไป
3782	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.239** VA/lb	ค่าทั่วไป
3783	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.238** VA/lb	ค่าทั่วไป
3784	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.288** VA/lb	ค่าทั่วไป
3785	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.290** VA/lb	ค่าทั่วไป
3786	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.345** VA/lb	ค่าทั่วไป
3787	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.348** VA/lb	ค่าทั่วไป
3788	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.409** VA/lb	ค่าทั่วไป
3789	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.414** VA/lb	ค่าทั่วไป
3790	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.493** VA/lb	ค่าทั่วไป
3791	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.484** VA/lb	ค่าทั่วไป
3792	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.591** VA/lb	ค่าทั่วไป
3793	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	ค่าทั่วไป
3794	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.734** VA/lb	ค่าทั่วไป
3795	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.699** VA/lb	ค่าทั่วไป
3796	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.904** VA/lb	ค่าทั่วไป
3797	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.965** VA/lb	ค่าทั่วไป
3798	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.71** VA/lb	ค่าทั่วไป
3799	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	ค่าทั่วไป
3800	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.13** VA/lb	ค่าทั่วไป
3801	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**5.01** VA/lb	ค่าทั่วไป
3802	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	ค่าทั่วไป
3803	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.2** VA/lb	ค่าทั่วไป
3804	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00343** W/lb	ค่าทั่วไป
3805	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0129** W/lb	ค่าทั่วไป
3806	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** W/lb	ค่าทั่วไป
3807	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0470** W/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3808	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0709** W/lb	ค่าทั่วไป
3809	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0994** W/lb	ค่าทั่วไป
3810	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.132** W/lb	ค่าทั่วไป
3811	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** W/lb	ค่าทั่วไป
3812	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.212** W/lb	ค่าทั่วไป
3813	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.258** W/lb	ค่าทั่วไป
3814	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.310** W/lb	ค่าทั่วไป
3815	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.368** W/lb	ค่าทั่วไป
3816	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.431** W/lb	ค่าทั่วไป
3817	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.501** W/lb	ค่าทั่วไป
3818	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3819	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	ค่าทั่วไป
3820	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	ค่าทั่วไป
3821	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.677** W/lb	ค่าทั่วไป
3822	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3823	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	ค่าทั่วไป
3824	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	ค่าทั่วไป
3825	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.010** W/lb	ค่าทั่วไป
3826	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.24** W/lb	ค่าทั่วไป
3827	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00471** VA/lb	ค่าทั่วไป
3828	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0161** VA/lb	ค่าทั่วไป
3829	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0331** VA/lb	ค่าทั่วไป
3830	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0549** VA/lb	ค่าทั่วไป
3831	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** VA/lb	ค่าทั่วไป
3832	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	ค่าทั่วไป
3833	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	ค่าทั่วไป
3834	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.187** VA/lb	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3835	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	ค่าทั่วไป
3836	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.279** VA/lb	ค่าทั่วไป
3837	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.334** VA/lb	ค่าทั่วไป
3838	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** VA/lb	ค่าทั่วไป
3839	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.465** VA/lb	ค่าทั่วไป
3840	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.549** VA/lb	ค่าทั่วไป
3841	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.661** VA/lb	ค่าทั่วไป
3842	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.842** VA/lb	ค่าทั่วไป
3843	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** VA/lb	ค่าทั่วไป
3844	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.70** VA/lb	ค่าทั่วไป
3845	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	กำลังปรากฏจำเพาะในการกระตุ้นแม่เหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.6** VA/lb	ค่าทั่วไป
3846	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00358** W/kg	ค่าทั่วไป
3847	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01359** W/kg	ค่าทั่วไป
3848	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** W/kg	ค่าทั่วไป
3849	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0527** W/kg	ค่าทั่วไป
3850	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** W/kg	ค่าทั่วไป
3851	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1152** W/kg	ค่าทั่วไป
3852	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1546** W/kg	ค่าทั่วไป
3853	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1997** W/kg	ค่าทั่วไป
3854	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2510** W/kg	ค่าทั่วไป
3855	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.309** W/kg	ค่าทั่วไป
3856	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.373** W/kg	ค่าทั่วไป
3857	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.445** W/kg	ค่าทั่วไป
3858	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.525** W/kg	ค่าทั่วไป
3859	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.613** W/kg	ค่าทั่วไป
3860	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
3861	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.711** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3862	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.819** W/kg	ค่าทั่วไป
3863	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3864	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
3865	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.961** W/kg	ค่าทั่วไป
3866	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.165** W/kg	ค่าทั่วไป
3867	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.594** W/kg	ค่าทั่วไป
3868	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	ค่าทั่วไป
3869	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01620** W/kg	ค่าทั่วไป
3870	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0356** W/kg	ค่าทั่วไป
3871	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0624** W/kg	ค่าทั่วไป
3872	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0958** W/kg	ค่าทั่วไป
3873	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1358** W/kg	ค่าทั่วไป
3874	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1825** W/kg	ค่าทั่วไป
3875	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.2360** W/kg	ค่าทั่วไป
3876	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2970** W/kg	ค่าทั่วไป
3877	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1 T (B)	**0.365** W/kg	ค่าทั่วไป
3878	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.441** W/kg	ค่าทั่วไป
3879	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.525** W/kg	ค่าทั่วไป
3880	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.616** W/kg	ค่าทั่วไป
3881	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.715** W/kg	ค่าทั่วไป
3882	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
3883	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.825** W/kg	ค่าทั่วไป
3884	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.945** W/kg	ค่าทั่วไป
3885	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3886	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
3887	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.099** W/kg	ค่าทั่วไป
3888	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.323** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3889	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.773** W/kg	ค่าทั่วไป
3890	**23JG110** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
3891	**23JG110** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3892	**23JG110** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
3893	**23JGH090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
3894	**23JGH090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3895	**23JGH090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
3896	**23JGH095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
3897	**23JGH095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3898	**23JGH095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
3899	**23JGH100** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
3900	**23JGH100** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3901	**23JGH100** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
3902	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
3903	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3904	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
3905	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
3906	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3907	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
3908	**23JGS085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
3909	**23JGS085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3910	**23JGS085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
3911	**23JGS090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
3912	**23JGS090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3913	**23JGS090** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
3914	**23JGS095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
3915	**23JGS095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3916	**23JGS095** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
3917	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
3918	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3919	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
3920	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
3921	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3922	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
3923	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
3924	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3925	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
3926	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
3927	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3928	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
3929	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
3930	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3931	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
3932	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
3933	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3934	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
3935	**27JG120** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
3936	**27JG120** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3937	**27JG120** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	ค่าทั่วไป
3938	**27JG130** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
3939	**27JG130** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3940	**27JG130** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	ค่าทั่วไป
3941	**27JGH100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
3942	**27JGH100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3943	**27JGH100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
3944	**27JGH110** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
3945	**27JGH110** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3946	**27JGH110** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
3947	**27JGS090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
3948	**27JGS090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3949	**27JGS090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
3950	**27JGS095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
3951	**27JGS095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3952	**27JGS095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
3953	**27JGS100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
3954	**27JGS100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3955	**27JGS100** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
3956	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
3957	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3958	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
3959	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
3960	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3961	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
3962	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
3963	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3964	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
3965	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
3966	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3967	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
3968	**30JG120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
3969	**30JG120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3970	**30JG120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	ค่าทั่วไป
3971	**30JG130** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
3972	**30JG130** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3973	**30JG130** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	ค่าทั่วไป
3974	**30JG140** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
3975	**30JG140** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3976	**30JG140** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	ค่าทั่วไป
3977	**30JGH105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
3978	**30JGH105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3979	**30JGH105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	ค่าทั่วไป
3980	**30JGH110** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
3981	**30JGH110** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3982	**30JGH110** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	ค่าทั่วไป
3983	**30JGH120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
3984	**30JGH120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3985	**30JGH120** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	ค่าทั่วไป
3986	**30JGS095** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
3987	**30JGS095** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3988	**30JGS095** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
3989	**30JGS100** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
3990	**30JGS100** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3991	**30JGS100** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าทั่วไป
3992	**30JGS105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
3993	**30JGS105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
3994	**30JGS105** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
3995	**35JG135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
3996	**35JG135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
3997	**35JG135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	ค่าทั่วไป
3998	**35JG145** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
3999	**35JG145** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4000	**35JG145** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	ค่าทั่วไป
4001	**35JG155** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
4002	**35JG155** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4003	**35JG155** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	ค่าทั่วไป
4004	**35JGH115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
4005	**35JGH115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4006	**35JGH115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	ค่าทั่วไป
4007	**35JGH125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
4008	**35JGH125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4009	**35JGH125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	ค่าทั่วไป
4010	**35JGH135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
4011	**35JGH135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4012	**35JGH135** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	ค่าทั่วไป
4013	**35JGS115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
4014	**35JGS115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4015	**35JGS115** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	ค่าทั่วไป
4016	**35JGS125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
4017	**35JGS125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4018	**35JGS125** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	ค่าทั่วไป
4019	**M-0H** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4020	**M-0H** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
4021	**M-0H** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4022	**M-0H** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
4023	**M-0H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4024	**M-0H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
4025	**M-0H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4026	**M-0H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
4027	**M-0H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4028	**M-0H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
4029	**M-0H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4030	**M-0H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	ค่าทั่วไป
4031	**M-1H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4032	**M-1H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
4033	**M-1H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4034	**M-1H** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	ค่าทั่วไป
4035	**M-1H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4036	**M-1H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
4037	**M-1H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4038	**M-1H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	ค่าทั่วไป
4039	**M-1H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4040	**M-1H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
4041	**M-1H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4042	**M-1H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	ค่าทั่วไป
4043	**M-2H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4044	**M-2H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
4045	**M-2H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4046	**M-2H** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	ค่าทั่วไป
4047	**M-2H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4048	**M-2H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
4049	**M-2H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4050	**M-2H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4051	**M-3** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4052	**M-3** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
4053	**M-3** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4054	**M-3** JFE Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
4055	**M-3** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4056	**M-3** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
4057	**M-3** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4058	**M-3** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	ค่าทั่วไป
4059	**M-3H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4060	**M-3H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
4061	**M-3H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4062	**M-3H** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	ค่าทั่วไป
4063	**M-4** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4064	**M-4** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
4065	**M-4** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4066	**M-4** JFE Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	ค่าทั่วไป
4067	**M-4** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4068	**M-4** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
4069	**M-4** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4070	**M-4** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	ค่าทั่วไป
4071	**M-5** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4072	**M-5** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
4073	**M-5** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4074	**M-5** JFE Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	ค่าทั่วไป
4075	**M-5** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4076	**M-5** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
4077	**M-5** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4078	**M-5** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	ค่าทั่วไป
4079	**M-6** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4080	**M-6** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
4081	**M-6** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4082	**M-6** JFE Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	ค่าทั่วไป
4083	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
4084	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
4085	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
4086	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
4087	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
4088	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
4089	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
4090	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
4091	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
4092	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
4093	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
4094	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
4095	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
4096	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
4097	**23Z110** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
4098	**23Z110** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	ค่าทั่วไป
4099	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
4100	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
4101	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
4102	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
4103	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
4104	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4105	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
4106	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
4107	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
4108	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
4109	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
4110	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
4111	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
4112	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
4113	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
4114	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
4115	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
4116	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
4117	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
4118	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
4119	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
4120	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
4121	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
4122	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
4123	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
4124	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
4125	**27Z120** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
4126	**27Z120** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	ค่าทั่วไป
4127	**27Z130** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
4128	**27Z130** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.56** W/kg	ค่าทั่วไป
4129	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
4130	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
4131	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4132	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
4133	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
4134	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
4135	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
4136	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
4137	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
4138	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
4139	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
4140	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
4141	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
4142	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
4143	**30Z120** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
4144	**30Z120** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	ค่าทั่วไป
4145	**30Z130** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
4146	**30Z130** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.60** W/kg	ค่าทั่วไป
4147	**30Z140** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
4148	**30Z140** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.70** W/kg	ค่าทั่วไป
4149	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
4150	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	ค่าทั่วไป
4151	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
4152	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
4153	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
4154	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	ค่าทั่วไป
4155	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
4156	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	ค่าทั่วไป
4157	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
4158	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4159	**35Z135** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
4160	**35Z135** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.74** W/kg	ค่าทั่วไป
4161	**35Z145** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
4162	**35Z145** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.81** W/kg	ค่าทั่วไป
4163	**35Z155** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	ค่าทั่วไป
4164	**35Z155** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	ค่าทั่วไป
4165	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
4166	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** W/kg	ค่าทั่วไป
4167	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
4168	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** W/kg	ค่าทั่วไป
4169	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
4170	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.62** W/kg	ค่าทั่วไป
4171	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
4172	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.69** W/kg	ค่าทั่วไป
4173	**M-0H** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
4174	**M-0H** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
4175	**M-0H** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
4176	**M-0H** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	ค่าทั่วไป
4177	**M-0H** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
4178	**M-0H** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
4179	**M-1** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
4180	**M-1** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
4181	**M-1H** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
4182	**M-1H** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
4183	**M-1H** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
4184	**M-1H** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	ค่าทั่วไป
4185	**M-1H** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.13** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4186	**M-1H** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	ค่าทั่วไป
4187	**M-2** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
4188	**M-2** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	ค่าทั่วไป
4189	**M-3** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
4190	**M-3** Nippon Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** W/kg	ค่าทั่วไป
4191	**M-3** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
4192	**M-3** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	ค่าทั่วไป
4193	**M-3** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
4194	**M-3** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.54** W/kg	ค่าทั่วไป
4195	**M-4** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
4196	**M-4** Nippon Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	ค่าทั่วไป
4197	**M-4** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
4198	**M-4** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	ค่าทั่วไป
4199	**M-5** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
4200	**M-5** Nippon Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.68** W/kg	ค่าทั่วไป
4201	**M-5** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
4202	**M-5** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.76** W/kg	ค่าทั่วไป
4203	**M-6** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
4204	**M-6** Nippon Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	ค่าทั่วไป
4205	**23PH085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
4206	**23PH085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4207	**23PH085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
4208	**23PH090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
4209	**23PH090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4210	**23PH090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
4211	**23PH095** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
4212	**23PH095** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4213	**23PH095** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
4214	**23PHD080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
4215	**23PHD080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4216	**23PHD080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
4217	**23PHD085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
4218	**23PHD085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4219	**23PHD085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	ค่าทั่วไป
4220	**23PHD090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
4221	**23PHD090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4222	**23PHD090** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
4223	**23PHE080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
4224	**23PHE080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4225	**23PHE080** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
4226	**23PHE085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
4227	**23PHE085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4228	**23PHE085** POSCO	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	ค่าทั่วไป
4229	**27PG130** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
4230	**27PG130** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.67** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4231	**27PG130** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	ค่าทั่วไป
4232	**27PH095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
4233	**27PH095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4234	**27PH095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
4235	**27PH100** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
4236	**27PH100** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4237	**27PH100** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
4238	**27PHD085** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
4239	**27PHD085** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4240	**27PHD085** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
4241	**27PHD090** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
4242	**27PHD090** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4243	**27PHD090** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
4244	**27PHD095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
4245	**27PHD095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4246	**27PHD095** POSCO	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
4247	**30PG120** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
4248	**30PG120** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.63** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4249	**30PG120** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** W/kg	ค่าทั่วไป
4250	**30PG130** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
4251	**30PG130** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.73** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4252	**30PG130** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	ค่าทั่วไป
4253	**30PH100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
4254	**30PH100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4255	**30PH100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
4256	**30PH105** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
4257	**30PH105** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4258	**30PH105** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	ค่าทั่วไป
4259	**30PHD095** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
4260	**30PHD095** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4261	**30PHD095** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
4262	**30PHD100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
4263	**30PHD100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4264	**30PHD100** POSCO	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
4265	**35PG145** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
4266	**35PG145** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.03** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4267	**35PG145** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.80** W/kg	ค่าทั่วไป
4268	**35PG155** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	ค่าทั่วไป
4269	**35PG155** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.07** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4270	**35PG155** POSCO	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.89** W/kg	ค่าทั่วไป
4271	**15SQH085** Shougang	0.15	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4272	**15SQH085** Shougang	0.15	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
4273	**18SQG075** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4274	**18SQG075** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
4275	**18SQG080** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4276	**18SQG080** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
4277	**18SQG085** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.79** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4278	**18SQG085** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
4279	**18SQG090** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4280	**18SQG090** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
4281	**18SQGD060** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.58** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4282	**18SQGD060** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
4283	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.58** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4284	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
4285	**18SQGD065** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4286	**18SQGD065** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
4287	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4288	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
4289	**18SQGD070** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.65** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4290	**18SQGD070** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
4291	**18SQGD075** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4292	**18SQGD075** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
4293	**18SQH085** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.79** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4294	**18SQH085** Shougang	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
4295	**20SQG075** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4296	**20SQG075** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
4297	**20SQG080** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4298	**20SQG080** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
4299	**20SQG085** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.8** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4300	**20SQG085** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
4301	**20SQG090** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.82** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4302	**20SQG090** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
4303	**20SQG095** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4304	**20SQG095** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
4305	**20SQGD060** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.59** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4306	**20SQGD060** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
4307	**20SQGD065** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.63** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4308	**20SQGD065** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
4309	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.63** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4310	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
4311	**20SQGD070** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.66** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4312	**20SQGD070** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
4313	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.66** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4314	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
4315	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.66** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4316	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
4317	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.66** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4318	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
4319	**20SQGD075** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4320	**20SQGD075** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4321	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4322	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
4323	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4324	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
4325	**20SQGD080** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.72** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4326	**20SQGD080** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
4327	**20SQH085** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.8** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4328	**20SQH085** Shougang	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
4329	**23SQG080** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.79** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4330	**23SQG080** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าทั่วไป
4331	**23SQG085** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4332	**23SQG085** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
4333	**23SQG090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4334	**23SQG090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
4335	**23SQG095** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.86** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4336	**23SQG095** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
4337	**23SQG100** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.88** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4338	**23SQG100** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
4339	**23SQGD070** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4340	**23SQGD070** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
4341	**23SQGD075** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4342	**23SQGD075** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
4343	**23SQGD080** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4344	**23SQGD080** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
4345	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4346	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
4347	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4348	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
4349	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4350	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
4351	**23SQGD085** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4352	**23SQGD085** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
4353	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4354	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
4355	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4356	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
4357	**23SQGD090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4358	**23SQGD090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
4359	**23SQH090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4360	**23SQH090** Shougang	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
4361	**27SQG090** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.88** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4362	**27SQG090** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
4363	**27SQG095** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4364	**27SQG095** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
4365	**27SQG100** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4366	**27SQG100** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
4367	**27SQG110** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4368	**27SQG110** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.27** W/kg	ค่าทั่วไป
4369	**27SQGD080** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4370	**27SQGD080** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
4371	**27SQGD085** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.82** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4372	**27SQGD085** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
4373	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.82** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4374	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4375	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.82** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4376	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
4377	**27SQGD090** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4378	**27SQGD090** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
4379	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4380	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
4381	**27SQGD095** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4382	**27SQGD095** Shougang	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
4383	**30SQG095** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.96** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4384	**30SQG095** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
4385	**30SQG100** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.98** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4386	**30SQG100** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
4387	**30SQG105** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4388	**30SQG105** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
4389	**30SQG120** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4390	**30SQG120** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.36** W/kg	ค่าทั่วไป
4391	**30SQGD090** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4392	**30SQGD090** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
4393	**30SQGD095** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.92** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4394	**30SQGD095** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
4395	**30SQGD100** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4396	**30SQGD100** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
4397	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4398	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
4399	**30SQGD105** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.97** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
4400	**30SQGD105** Shougang	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.28** W/kg	ค่าทั่วไป
4401	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.36** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4402	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
4403	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.54** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4404	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
4405	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.37** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4406	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
4407	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.57** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4408	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
4409	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.39** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4410	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
4411	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.59** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4412	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.27** W/kg	ค่าทั่วไป
4413	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.42** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4414	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
4415	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4416	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
4417	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.44** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4418	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
4419	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4420	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.37** W/kg	ค่าทั่วไป
4421	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
4422	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.63** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4423	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.39** W/kg	ค่าทั่วไป
4424	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.45** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4425	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
4426	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.65** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4427	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.39** W/kg	ค่าทั่วไป
4428	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4429	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4430	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.39** W/kg	ค่าทั่วไป
4431	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
4432	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.50** W/kg	ค่าทั่วไป
4433	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
4434	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.67** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4435	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.48** W/kg	ค่าทั่วไป
4436	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
4437	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.71** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4438	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.53** W/kg	ค่าทั่วไป
4439	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
4440	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.72** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4441	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.55** W/kg	ค่าทั่วไป
4442	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
4443	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.60** W/kg	ค่าทั่วไป
4444	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
4445	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.74** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4446	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.61** W/kg	ค่าทั่วไป
4447	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
4448	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4449	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.64** W/kg	ค่าทั่วไป
4450	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
4451	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.81** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4452	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.76** W/kg	ค่าทั่วไป
4453	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.34** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4454	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
4455	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.48** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4456	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
4457	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.35** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4458	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
4459	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.51** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4460	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
4461	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.36** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4462	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
4463	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.54** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4464	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
4465	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.37** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4466	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
4467	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.58** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4468	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
4469	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.39** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4470	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
4471	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.60** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4472	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.28** W/kg	ค่าทั่วไป
4473	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.45** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4474	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
4475	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.65** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4476	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.38** W/kg	ค่าทั่วไป
4477	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4478	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4479	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4480	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4481	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4482	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4483	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4484	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.19** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4485	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4486	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.38** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4487	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.46** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4488	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4489	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.51** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4490	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.64** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4491	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.77** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4492	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.92** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4493	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.92** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4494	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4495	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4496	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.03** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4497	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4498	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4499	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4500	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4501	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4502	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4503	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4504	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4505	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4506	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.38** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4507	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4508	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4509	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.64** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

สมบัติอื่น

ไม่ได้ระบุความถี่แยก

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4510	**H100-27** Aperam	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4511	**H100-30** Aperam	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4512	**H105-30** Aperam	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4513	**H110-27** Aperam	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4514	**H110-30** Aperam	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4515	**H120-30** Aperam	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4516	**L080-23** Aperam	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4517	**L085-23** Aperam	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4518	**L085-27** Aperam	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4519	**L090-23** Aperam	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4520	**L090-27** Aperam	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4521	**L095-27** Aperam	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4522	**L100-27** Aperam	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4523	**R120-27** Aperam	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4524	**R130-27** Aperam	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4525	**R130-30** Aperam	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4526	**R140-30** Aperam	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4527	**18QG080** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4528	**18QG085** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4529	**18QG095** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4530	**18RK065** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4531	**18RK070** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4532	**18RK075** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
4533	**18RK085** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
4534	**20QG080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4535	**20QG085** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4536	**20QG095** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4537	**20RK070** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4538	**20RK075** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4539	**20RK085** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4540	**23Q110** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
4541	**23QG085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4542	**23QG090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4543	**23QG095** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4544	**23QG100** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4545	**23RK075** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4546	**23RK080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4547	**23RK085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4548	**23RK090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4549	**23RK100** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4550	**27Q120** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
4551	**27QG090** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4552	**27QG095** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4553	**27QG100** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4554	**27QG120** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4555	**27RK085** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4556	**27RK090** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4557	**27RK095** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4558	**27RK100** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4559	**30Q120** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4560	**30Q130** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
4561	**30QG100** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4562	**30QG105** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4563	**30QG120** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4564	**30RK095** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4565	**30RK100** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4566	**30RK105** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4567	**35Q145** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
4568	**35Q155** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าทั่วไป
4569	**35QG135** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4570	**B18HS065** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4571	**B18HS065** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4572	**B18HS065** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4573	**B18HS070** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4574	**B18HS070** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4575	**B18HS070** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4576	**B18HS075** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4577	**B18HS075** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4578	**B18HS075** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4579	**B18P070** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4580	**B18P070** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4581	**B18P070** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4582	**B18P075** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4583	**B18P075** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4584	**B18P075** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4585	**B18P080** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4586	**B18P080** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4587	**B18P080** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4588	**B18P085** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4589	**B18P085** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4590	**B18R055** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4591	**B18R055** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4592	**B18R055** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4593	**B18R060** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4594	**B18R060** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4595	**B18R060** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4596	**B18R065** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4597	**B18R065** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4598	**B18R065** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4599	**B18R070** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4600	**B18R070** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4601	**B18R070** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4602	**B18R075** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4603	**B18R075** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
4604	**B18R075** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4605	**B20HS065** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4606	**B20HS065** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4607	**B20HS065** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4608	**B20HS070** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4609	**B20HS070** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4610	**B20HS070** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4611	**B20HS075** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4612	**B20HS075** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4613	**B20HS075** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4614	**B20HS080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4615	**B20HS080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4616	**B20HS080** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4617	**B20HS085** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4618	**B20HS085** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4619	**B20HS085** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4620	**B20P075** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4621	**B20P075** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4622	**B20P075** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4623	**B20P080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4624	**B20P080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4625	**B20P080** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4626	**B20P085** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4627	**B20P085** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4628	**B20P085** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4629	**B20PD080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4630	**B20PD080** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4631	**B20R060** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4632	**B20R060** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4633	**B20R060** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4634	**B20R065** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4635	**B20R065** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4636	**B20R065** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4637	**B20R070** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4638	**B20R070** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4639	**B20R070** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4640	**B20R075** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4641	**B20R075** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4642	**B20R075** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4643	**B20R080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4644	**B20R080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4645	**B20R080** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4646	**B20R085** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4647	**B20R085** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4648	**B20RD065** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4649	**B20RD065** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4650	**B20RD070** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4651	**B20RD070** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4652	**B23G110** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4653	**B23G110** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4654	**B23G110** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4655	**B23HS070** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4656	**B23HS070** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4657	**B23HS070** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4658	**B23HS075** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4659	**B23HS075** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4660	**B23HS075** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4661	**B23HS080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4662	**B23HS080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4663	**B23HS080** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4664	**B23HS085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4665	**B23HS085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4666	**B23HS085** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4667	**B23HS090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4668	**B23HS090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4669	**B23HS090** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4670	**B23P080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4671	**B23P080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4672	**B23P080** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4673	**B23P085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4674	**B23P085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4675	**B23P085** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4676	**B23P090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4677	**B23P090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4678	**B23P090** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4679	**B23P095** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4680	**B23P095** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4681	**B23P095** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4682	**B23P100** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4683	**B23P100** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4684	**B23P100** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4685	**B23PD085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4686	**B23PD085** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4687	**B23PD090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4688	**B23PD090** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4689	**B23R070** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4690	**B23R070** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4691	**B23R070** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4692	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4693	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4694	**B23R075** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4695	**B23R075** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4696	**B23R075** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4697	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4698	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4699	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4700	**B23R080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4701	**B23R080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4702	**B23R080** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4703	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4704	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4705	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4706	**B23R085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4707	**B23R085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4708	**B23R085** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4709	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4710	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4711	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4712	**B23R090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4713	**B23R090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4714	**B23R090** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4715	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4716	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4717	**B23RD070** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4718	**B23RD070** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4719	**B23RD075** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4720	**B23RD075** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4721	**B23RD075** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4722	**B23RD075** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.97** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
4723	**B23RD080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4724	**B23RD080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4725	**B23RD080** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4726	**B23RD080** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.97** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
4727	**B23RD085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4728	**B23RD085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4729	**B23RD085** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4730	**B23RD085** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.97** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
4731	**B23RD090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4732	**B23RD090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4733	**B23RD090** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4734	**B23RD090** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.97** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
4735	**B27G120** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4736	**B27G120** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4737	**B27G120** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4738	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4739	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4740	**B27P085** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4741	**B27P085** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4742	**B27P085** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4743	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4744	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4745	**B27P090** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4746	**B27P090** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4747	**B27P090** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4748	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4749	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4750	**B27P095** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4751	**B27P095** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4752	**B27P095** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4753	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4754	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4755	**B27P100** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4756	**B27P100** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4757	**B27P100** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4758	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4759	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4760	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4761	**B27P110** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4762	**B27P110** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4763	**B27P110** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4764	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4765	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4766	**B27P120** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4767	**B27P120** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4768	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4769	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4770	**B27R080** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4771	**B27R080** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4772	**B27R080** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4773	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4774	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4775	**B27R085** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4776	**B27R085** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4777	**B27R085** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4778	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4779	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4780	**B27R090** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4781	**B27R090** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4782	**B27R090** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4783	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4784	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4785	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4786	**B27R095** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4787	**B27R095** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4788	**B27R095** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4789	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4790	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4791	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4792	**B30G120** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4793	**B30G120** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4794	**B30G120** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4795	**B30G130** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4796	**B30G130** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
4797	**B30G130** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4798	**B30P090** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4799	**B30P090** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4800	**B30P090** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4801	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4802	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4803	**B30P095** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4804	**B30P095** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4805	**B30P095** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4806	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4807	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4808	**B30P100** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4809	**B30P100** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4810	**B30P100** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4811	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4812	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4813	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4814	**B30P105** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4815	**B30P105** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4816	**B30P105** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4817	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4818	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4819	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4820	**B30P120** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4821	**B30P120** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4822	**B30P120** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4823	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4824	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4825	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4826	**B30R090** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4827	**B30R090** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4828	**B30R090** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4829	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4830	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4831	**B30R095** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4832	**B30R095** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4833	**B30R095** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4834	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4835	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4836	**B30R100** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4837	**B30R100** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4838	**B30R100** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4839	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4840	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4841	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4842	**B30R105** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4843	**B30R105** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4844	**B30R105** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4845	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4846	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4847	**B35G135** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4848	**B35G135** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4849	**B35G135** Baosteel	0.35	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4850	**B35G145** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4851	**B35G145** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4852	**B35G145** Baosteel	0.35	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4853	**B35G155** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4854	**B35G155** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4855	**B35G155** Baosteel	0.35	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4856	**B35P115** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4857	**B35P115** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4858	**B35P115** Baosteel	0.35	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4859	**B35P125** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4860	**B35P125** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4861	**B35P125** Baosteel	0.35	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4862	**B35P135** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4863	**B35P135** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4864	**B35P135** Baosteel	0.35	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4865	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4866	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.880** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.917** T	ค่าทั่วไป
4869	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.880** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4870	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.916** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4871	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.880** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4872	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.918** T	ค่าทั่วไป
4873	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.880** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4874	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.918** T	ค่าทั่วไป
4875	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.890** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4876	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.920** T	ค่าทั่วไป
4877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.880** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.917** T	ค่าทั่วไป
4879	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.8** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4880	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
4881	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.8** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4882	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
4883	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.8** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4884	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
4885	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.8** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4886	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
4887	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.8** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4888	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
4889	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.8** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4890	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
4891	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.78** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4892	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.82** T	ค่าทั่วไป
4893	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.78** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4894	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 795.775 A/m	**1.82** T	ค่าทั่วไป
4895	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4896	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4897	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4898	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4899	**23JG110** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.76** T	ค่าทั่วไป
4900	**23JG110** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4901	**23JG110** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าทั่วไป
4902	**23JG110** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4903	**23JGH090** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.81** T	ค่าทั่วไป
4904	**23JGH090** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4905	**23JGH090** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4906	**23JGH090** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
4907	**23JGH095** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.81** T	ค่าทั่วไป
4908	**23JGH095** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4909	**23JGH095** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4910	**23JGH095** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
4911	**23JGH100** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.81** T	ค่าทั่วไป
4912	**23JGH100** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4913	**23JGH100** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4914	**23JGH100** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
4915	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.85** T	ค่าทั่วไป
4916	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4917	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4918	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
4919	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
4920	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4921	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4922	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
4923	**23JGS085** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4924	**23JGS085** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4925	**23JGS085** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.93** T	ค่าทั่วไป
4926	**23JGS085** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.97** T	ค่าทั่วไป
4927	**23JGS090** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4928	**23JGS090** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4929	**23JGS090** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4930	**23JGS090** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.97** T	ค่าทั่วไป
4931	**23JGS095** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4932	**23JGS095** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4933	**23JGS095** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4934	**23JGS095** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.97** T	ค่าทั่วไป
4935	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
4936	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4937	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4938	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
4939	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.83** T	ค่าทั่วไป
4940	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4941	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4942	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
4943	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.82** T	ค่าทั่วไป
4944	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4945	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4946	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
4947	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4948	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4949	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.93** T	ค่าทั่วไป
4950	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.97** T	ค่าทั่วไป
4951	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4952	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4953	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4954	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.97** T	ค่าทั่วไป
4955	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4956	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4957	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4958	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.97** T	ค่าทั่วไป
4959	**27JG120** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.76** T	ค่าทั่วไป
4960	**27JG120** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4961	**27JG120** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าทั่วไป
4962	**27JG120** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
4963	**27JG130** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.74** T	ค่าทั่วไป
4964	**27JG130** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4965	**27JG130** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
4966	**27JG130** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4967	**27JGH100** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.81** T	ค่าทั่วไป
4968	**27JGH100** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4969	**27JGH100** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4970	**27JGH100** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
4971	**27JGH110** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.81** T	ค่าทั่วไป
4972	**27JGH110** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4973	**27JGH110** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4974	**27JGH110** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
4975	**27JGS090** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
4976	**27JGS090** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4977	**27JGS090** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
4978	**27JGS090** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.98** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
4979	**27JGS095** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4980	**27JGS095** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4981	**27JGS095** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.93** T	ค่าทั่วไป
4982	**27JGS095** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.98** T	ค่าทั่วไป
4983	**27JGS100** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4984	**27JGS100** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4985	**27JGS100** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.93** T	ค่าทั่วไป
4986	**27JGS100** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.98** T	ค่าทั่วไป
4987	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
4988	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4989	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4990	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
4991	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
4992	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4993	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
4994	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
4995	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
4996	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
4997	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.93** T	ค่าทั่วไป
4998	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.98** T	ค่าทั่วไป
4999	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5000	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5001	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.93** T	ค่าทั่วไป
5002	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.98** T	ค่าทั่วไป
5003	**30JG120** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.76** T	ค่าทั่วไป
5004	**30JG120** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5005	**30JG120** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5006	**30JG120** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5007	**30JG130** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.74** T	ค่าทั่วไป
5008	**30JG130** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5009	**30JG130** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
5010	**30JG130** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5011	**30JG140** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.73** T	ค่าทั่วไป
5012	**30JG140** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5013	**30JG140** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.83** T	ค่าทั่วไป
5014	**30JG140** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5015	**30JGH105** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.82** T	ค่าทั่วไป
5016	**30JGH105** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5017	**30JGH105** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5018	**30JGH105** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5019	**30JGH110** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.82** T	ค่าทั่วไป
5020	**30JGH110** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5021	**30JGH110** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5022	**30JGH110** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5023	**30JGH120** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.82** T	ค่าทั่วไป
5024	**30JGH120** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5025	**30JGH120** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5026	**30JGH120** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5027	**30JGS095** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5028	**30JGS095** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5029	**30JGS095** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5030	**30JGS095** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.98** T	ค่าทั่วไป
5031	**30JGS100** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5032	**30JGS100** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5033	**30JGS100** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5034	**30JGS100** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.98** T	ค่าทั่วไป
5035	**30JGS105** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5036	**30JGS105** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5037	**30JGS105** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.93** T	ค่าทั่วไป
5038	**30JGS105** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.98** T	ค่าทั่วไป
5039	**35JG135** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.77** T	ค่าทั่วไป
5040	**35JG135** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5041	**35JG135** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าทั่วไป
5042	**35JG135** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5043	**35JG145** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.76** T	ค่าทั่วไป
5044	**35JG145** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5045	**35JG145** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
5046	**35JG145** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5047	**35JG155** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.74** T	ค่าทั่วไป
5048	**35JG155** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5049	**35JG155** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.83** T	ค่าทั่วไป
5050	**35JG155** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5051	**35JGH115** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.83** T	ค่าทั่วไป
5052	**35JGH115** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5053	**35JGH115** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5054	**35JGH115** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5055	**35JGH125** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.83** T	ค่าทั่วไป
5056	**35JGH125** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5057	**35JGH125** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5058	**35JGH125** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5059	**35JGH135** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.83** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5060	**35JGH135** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5061	**35JGH135** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5062	**35JGH135** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5063	**35JGS115** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5064	**35JGS115** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5065	**35JGS115** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.93** T	ค่าทั่วไป
5066	**35JGS115** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.98** T	ค่าทั่วไป
5067	**35JGS125** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 300 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5068	**35JGS125** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5069	**35JGS125** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5070	**35JGS125** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.97** T	ค่าทั่วไป
5071	**M-0H** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5072	**M-0H** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5073	**M-0H** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5074	**M-0H** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5075	**M-0H** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5076	**M-0H** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5077	**M-1H** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5078	**M-1H** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5079	**M-1H** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5080	**M-1H** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5081	**M-1H** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5082	**M-1H** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5083	**M-2H** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5084	**M-2H** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5085	**M-2H** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5086	**M-2H** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5087	**M-3** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5088	**M-3** JFE Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าทั่วไป
5089	**M-3** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5090	**M-3** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าทั่วไป
5091	**M-3H** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5092	**M-3H** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5093	**M-4** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5094	**M-4** JFE Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
5095	**M-4** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5096	**M-4** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าทั่วไป
5097	**M-5** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5098	**M-5** JFE Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
5099	**M-5** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5100	**M-5** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
5101	**M-6** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5102	**M-6** JFE Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.83** T	ค่าทั่วไป
5103	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5104	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5105	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5106	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5107	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5108	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5109	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5110	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5111	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5112	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5113	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5114	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5115	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5116	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5117	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5118	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5119	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5120	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5121	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5122	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5123	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5124	**23Z110** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5125	**23Z110** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5126	**23Z110** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5127	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5128	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5129	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5130	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5131	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5132	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5133	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5134	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5135	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5136	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5137	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5138	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5139	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5140	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5141	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5142	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5143	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5144	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5145	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5146	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5147	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5148	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5149	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5150	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5151	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5152	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5153	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5154	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5155	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5156	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5157	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5158	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5159	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5160	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5161	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5162	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5163	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5164	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5165	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5166	**27Z120** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5167	**27Z120** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5168	**27Z120** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5169	**27Z130** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5170	**27Z130** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5171	**27Z130** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5172	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5173	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5174	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5175	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5176	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5177	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5178	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5179	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5180	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5181	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5182	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5183	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5184	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5185	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5186	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5187	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5188	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5189	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5190	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5191	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5192	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5193	**30Z120** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5194	**30Z120** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5195	**30Z120** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5196	**30Z130** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5197	**30Z130** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5198	**30Z130** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5199	**30Z140** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5200	**30Z140** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5201	**30Z140** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5202	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5203	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5204	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5205	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5206	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5207	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5208	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5209	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5210	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5211	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5212	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5213	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5214	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5215	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5216	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5217	**35Z135** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5218	**35Z135** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5219	**35Z135** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5220	**35Z145** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5221	**35Z145** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5222	**35Z145** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5223	**35Z155** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5224	**35Z155** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5225	**35Z155** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5226	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5227	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5228	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5229	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5230	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5231	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5232	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5233	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5234	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5235	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5236	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5237	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5238	**M-0H** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5239	**M-0H** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5240	**M-0H** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5241	**M-0H** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5242	**M-0H** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5243	**M-0H** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5244	**M-0H** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5245	**M-0H** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5246	**M-0H** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5247	**M-1** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5248	**M-1** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5249	**M-1** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5250	**M-1H** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5251	**M-1H** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5252	**M-1H** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5253	**M-1H** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5254	**M-1H** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5255	**M-1H** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.95** T	ค่าทั่วไป
5256	**M-1H** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5257	**M-1H** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5258	**M-1H** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.96** T	ค่าทั่วไป
5259	**M-2** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5260	**M-2** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5261	**M-2** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5262	**M-3** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5263	**M-3** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5264	**M-3** Nippon Steel	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5265	**M-3** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5266	**M-3** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5267	**M-3** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5268	**M-3** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5269	**M-3** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5270	**M-3** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5271	**M-4** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5272	**M-4** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5273	**M-4** Nippon Steel	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5274	**M-4** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5275	**M-4** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5276	**M-4** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5277	**M-5** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5278	**M-5** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5279	**M-5** Nippon Steel	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5280	**M-5** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5281	**M-5** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5282	**M-5** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5283	**M-6** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5284	**M-6** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5285	**M-6** Nippon Steel	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 2500 A/m	**1.94** T	ค่าทั่วไป
5286	**M100-23P** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5287	**M100-23P** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5288	**M100-27P** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5289	**M100-27P** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5290	**M105-30P** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5291	**M105-30P** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
5292	**M110-23S** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.78** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5293	**M110-23S** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5294	**M110-27P** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5295	**M110-27P** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
5296	**M110-30P** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5297	**M110-30P** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
5298	**M120-27S** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.78** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5299	**M120-27S** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าทั่วไป
5300	**M120-30S** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.78** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5301	**M120-30S** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
5302	**M130-30S** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.78** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5303	**M130-30S** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าทั่วไป
5304	**M90-23Pb** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5305	**M90-23Pb** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5306	**M95-23P** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5307	**M95-23P** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5308	**M95-27Pb** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5309	**M95-27Pb** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5310	**NV23S-90L** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5311	**T100-23D** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5312	**T100-27D** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5313	**T105-27S** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5314	**T105-27S** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5315	**T105-30D** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5316	**T110-23S** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5317	**T110-27S** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5318	**T111-30S** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5319	**T120-27S** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.84** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5320	**T120-30S** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5321	**T130-30S** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.84** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5322	**T95-23D** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5323	**T95-27D** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5324	**23PH085** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5325	**23PH085** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5326	**23PH090** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5327	**23PH090** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5328	**23PH095** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5329	**23PH095** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5330	**23PHD080** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5331	**23PHD080** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5332	**23PHD085** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5333	**23PHD085** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5334	**23PHD090** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5335	**23PHD090** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5336	**23PHE080** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5337	**23PHE080** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5338	**23PHE085** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5339	**23PHE085** POSCO	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5340	**27PG130** POSCO	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5341	**27PG130** POSCO	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
5342	**27PH095** POSCO	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5343	**27PH095** POSCO	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5344	**27PH100** POSCO	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5345	**27PH100** POSCO	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5346	**27PHD085** POSCO	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5347	**27PHD085** POSCO	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5348	**27PHD090** POSCO	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5349	**27PHD090** POSCO	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5350	**27PHD095** POSCO	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5351	**27PHD095** POSCO	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5352	**30PG120** POSCO	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5353	**30PG120** POSCO	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าทั่วไป
5354	**30PG130** POSCO	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5355	**30PG130** POSCO	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
5356	**30PH100** POSCO	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5357	**30PH100** POSCO	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5358	**30PH105** POSCO	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5359	**30PH105** POSCO	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5360	**30PHD095** POSCO	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5361	**30PHD095** POSCO	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5362	**30PHD100** POSCO	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5363	**30PHD100** POSCO	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5364	**35PG145** POSCO	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5365	**35PG145** POSCO	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.84** T	ค่าทั่วไป
5366	**35PG155** POSCO	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5367	**35PG155** POSCO	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.83** T	ค่าทั่วไป
5368	**15SQH085** Shougang	0.15	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5369	**15SQH085** Shougang	0.15	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.940** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5370	**18SQG075** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5371	**18SQG075** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5372	**18SQG075** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5373	**18SQG075** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5374	**18SQG080** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5375	**18SQG080** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5376	**18SQG080** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5377	**18SQG080** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5378	**18SQG085** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5379	**18SQG085** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5380	**18SQG085** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5381	**18SQG085** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5382	**18SQG090** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5383	**18SQG090** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5384	**18SQG090** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5385	**18SQG090** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5386	**18SQGD060** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5387	**18SQGD060** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5388	**18SQGD060** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5389	**18SQGD060** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5390	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5391	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5392	**18SQGD065** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5393	**18SQGD065** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5394	**18SQGD065** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5395	**18SQGD065** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5396	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5397	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5398	**18SQGD070** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5399	**18SQGD070** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5400	**18SQGD070** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5401	**18SQGD070** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5402	**18SQGD075** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5403	**18SQGD075** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5404	**18SQGD075** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5405	**18SQGD075** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5406	**18SQH085** Shougang	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5407	**18SQH085** Shougang	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5408	**20SQG075** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5409	**20SQG075** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5410	**20SQG075** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5411	**20SQG075** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5412	**20SQG080** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5413	**20SQG080** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5414	**20SQG080** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5415	**20SQG080** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5416	**20SQG085** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5417	**20SQG085** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5418	**20SQG085** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5419	**20SQG085** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5420	**20SQG090** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5421	**20SQG090** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5422	**20SQG090** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5423	**20SQG090** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5424	**20SQG095** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5425	**20SQG095** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5426	**20SQG095** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5427	**20SQG095** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5428	**20SQGD060** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5429	**20SQGD060** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5430	**20SQGD060** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5431	**20SQGD060** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5432	**20SQGD065** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5433	**20SQGD065** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5434	**20SQGD065** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5435	**20SQGD065** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5436	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5437	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5438	**20SQGD070** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5439	**20SQGD070** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5440	**20SQGD070** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5441	**20SQGD070** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5442	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5443	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5444	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5445	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5446	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5447	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5448	**20SQGD075** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5449	**20SQGD075** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5450	**20SQGD075** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5451	**20SQGD075** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5452	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5453	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5454	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5455	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5456	**20SQGD080** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5457	**20SQGD080** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5458	**20SQGD080** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5459	**20SQGD080** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5460	**20SQH085** Shougang	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5461	**20SQH085** Shougang	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5462	**23SQG080** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5463	**23SQG080** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5464	**23SQG080** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5465	**23SQG080** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5466	**23SQG085** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5467	**23SQG085** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5468	**23SQG085** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5469	**23SQG085** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5470	**23SQG090** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5471	**23SQG090** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5472	**23SQG090** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5473	**23SQG090** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5474	**23SQG095** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5475	**23SQG095** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5476	**23SQG095** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5477	**23SQG095** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5478	**23SQG100** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5479	**23SQG100** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5480	**23SQG100** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5481	**23SQG100** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5482	**23SQGD070** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5483	**23SQGD070** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5484	**23SQGD070** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5485	**23SQGD070** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5486	**23SQGD075** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5487	**23SQGD075** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5488	**23SQGD075** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5489	**23SQGD075** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5490	**23SQGD080** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5491	**23SQGD080** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5492	**23SQGD080** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5493	**23SQGD080** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5494	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5495	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5496	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.93** T	ค่าทั่วไป
5497	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5498	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5499	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5500	**23SQGD085** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5501	**23SQGD085** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5502	**23SQGD085** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5503	**23SQGD085** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5504	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5505	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5506	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5507	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5508	**23SQGD090** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5509	**23SQGD090** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5510	**23SQGD090** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5511	**23SQGD090** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5512	**23SQH090** Shougang	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5513	**23SQH090** Shougang	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5514	**27SQG090** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5515	**27SQG090** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5516	**27SQG090** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5517	**27SQG090** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5518	**27SQG095** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5519	**27SQG095** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5520	**27SQG095** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5521	**27SQG095** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5522	**27SQG100** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5523	**27SQG100** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5524	**27SQG100** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5525	**27SQG100** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5526	**27SQG110** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5527	**27SQG110** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5528	**27SQG110** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5529	**27SQG110** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5530	**27SQGD080** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5531	**27SQGD080** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5532	**27SQGD080** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5533	**27SQGD080** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5534	**27SQGD085** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5535	**27SQGD085** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5536	**27SQGD085** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5537	**27SQGD085** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5538	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5539	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5540	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5541	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5542	**27SQGD090** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5543	**27SQGD090** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5544	**27SQGD090** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5545	**27SQGD090** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5546	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5547	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5548	**27SQGD095** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5549	**27SQGD095** Shougang	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5550	**27SQGD095** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5551	**27SQGD095** Shougang	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5552	**30SQG095** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5553	**30SQG095** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5554	**30SQG095** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5555	**30SQG095** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5556	**30SQG100** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5557	**30SQG100** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
5558	**30SQG100** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5559	**30SQG100** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5560	**30SQG105** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5561	**30SQG105** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5562	**30SQG105** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5563	**30SQG105** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5564	**30SQG120** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5565	**30SQG120** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5566	**30SQG120** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5567	**30SQG120** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5568	**30SQGD090** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5569	**30SQGD090** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5570	**30SQGD090** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5571	**30SQGD090** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5572	**30SQGD095** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5573	**30SQGD095** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5574	**30SQGD095** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5575	**30SQGD095** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5576	**30SQGD100** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5577	**30SQGD100** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5578	**30SQGD100** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5579	**30SQGD100** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5580	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5581	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5582	**30SQGD105** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5583	**30SQGD105** Shougang	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5584	**30SQGD105** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5585	**30SQGD105** Shougang	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
5586	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5587	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5588	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5589	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
5590	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5591	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าทั่วไป
5592	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5593	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
5594	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5595	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
5596	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5597	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5598	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5599	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5600	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5601	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5602	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5603	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5604	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5605	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
5606	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5607	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5608	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5609	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5610	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5611	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5612	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5613	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5614	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5615	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
5616	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5617	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
5618	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5619	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5620	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5621	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5622	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5623	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5624	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5625	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5626	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5627	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
5628	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5629	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
5630	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5631	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5632	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5633	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5634	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5635	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5636	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5637	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5638	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5639	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5640	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5641	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5642	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5643	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5644	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5645	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5646	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
5647	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5648	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5649	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5650	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5651	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5652	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5653	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5654	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5655	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5656	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5657	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5658	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5659	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5660	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5661	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
5662	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

แหล่งข้อมูลจากผู้ผลิตและเงื่อนไขการทดสอบ

ใช้เลขตารางและเลขแถวเพื่อดูเงื่อนไขการทดสอบต้นฉบับ

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

ฉบับแก้ไข Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) เอกสารทางการ

PDF หน้า 28 · แถวข้อมูล 18-23, 32-37, 44-53, 64-73, 82-91, 98-103, 2374-2379, 2388-2393, 2400-2409, 2420-2429, 2438-2447, 2454-2459

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 29 · แถวข้อมูล 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 2380, 2382, 2384, 2386, 2394, 2396, 2398

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 29 · แถวข้อมูล 25, 27, 29, 31, 39, 41, 43, 2381, 2383, 2385, 2387, 2395, 2397, 2399

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 29 · แถวข้อมูล 54-63, 74-81, 92-97, 2410-2419, 2430-2437, 2448-2453

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 12 · แถวข้อมูล 104, 106, 108

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 27 · แถวข้อมูล 105, 107, 109, 145, 147, 150, 153, 156, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 10 · แถวข้อมูล 110, 114, 118, 122, 157, 161, 165, 2460, 2464, 2468, 2472, 2500, 2504, 2508

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 26 · แถวข้อมูล 111, 113, 115, 117, 119, 121, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 198, 200, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 306, 308, 312, 314, 319, 321, 326, 328, 333, 335, 343, 345, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 404, 406, 411, 413, 421, 423, 431, 433, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2541, 2543, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2639, 2641, 2645, 2647, 2651, 2653, 2657, 2659, 2663, 2665, 2671, 2673, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2723, 2725, 2729, 2731, 2737, 2739, 2745, 2747, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799, 2801

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 10 · แถวข้อมูล 112, 116, 120, 123, 159, 163, 167, 2462, 2466, 2470, 2473, 2502, 2506, 2510
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 11 · แถวข้อมูล 124, 128, 132, 136, 140, 2474, 2478, 2482, 2486, 2490
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 26 · แถวข้อมูล 125, 129, 133, 137, 141, 172, 176, 180, 184, 188, 2475, 2479, 2483, 2487, 2491, 2515, 2519, 2523, 2527, 2531
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

PDF หน้า 11 · แถวข้อมูล 126, 130, 134, 138, 142, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF หน้า 26 · แถวข้อมูล 127, 131, 135, 139, 143, 174, 178, 182, 186, 190, 2477, 2481, 2485, 2489, 2493, 2517, 2521, 2525, 2529, 2533
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF หน้า 13 · แถวข้อมูล 144, 146, 149, 152, 155, 201, 205, 209, 213, 217, 2495, 2497, 2499, 2546, 2550, 2554, 2558
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 13 · แถวข้อมูล 148, 151, 154, 203, 207, 211, 215, 2494, 2496, 2498, 2544, 2548, 2552, 2556
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 169, 239, 241, 2512, 2580, 2582
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 170, 240, 242, 2513, 2581, 2583
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 12 · แถวข้อมูล 171, 175, 179, 183, 187, 191, 2514, 2518, 2522, 2526, 2530, 2534
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 12 · แถวข้อมูล 173, 177, 181, 185, 189, 192, 2516, 2520, 2524, 2528, 2532, 2535
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 193, 195, 2536, 2538**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 194, 196, 2537, 2539**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 197, 305, 388, 392, 471, 475, 479, 2540, 2638, 2708, 2712, 2778, 2782, 2786**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 3 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 199, 307, 390, 394, 473, 477, 481, 2542, 2640, 2710, 2714, 2780, 2784, 2788**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 3 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 219, 223, 227, 231, 235, 311, 318, 325, 332, 342, 349, 396, 403, 410, 420, 430, 483, 487, 491, 2560, 2564, 2568, 2572, 2576, 2644, 2650, 2656, 2662, 2670, 2676, 2716, 2722, 2728, 2736, 2744, 2790, 2794, 2798**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 221, 225, 229, 233, 237, 313, 320, 327, 334, 344, 350, 398, 405, 412, 422, 432, 485, 489, 493, 2562, 2566, 2570, 2574, 2578, 2646, 2652, 2658, 2664, 2672, 2677, 2718, 2724, 2730, 2738, 2746, 2792, 2796, 2800**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 243, 250, 260, 270, 280, 354, 361, 368, 378, 440, 447, 454, 464, 2584, 2590, 2598, 2606, 2614, 2680, 2686, 2692, 2700, 2752, 2758, 2764, 2772**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 244, 246, 251, 253, 261, 263, 271, 273, 281, 283, 355, 357, 362, 364, 369, 371, 379, 381, 441, 443, 448, 450, 455, 457, 465, 467, 2585, 2587, 2591, 2593, 2599, 2601, 2607, 2609, 2615, 2617, 2681, 2683, 2687, 2689, 2693, 2695, 2701, 2703, 2753, 2755, 2759, 2761, 2765, 2767, 2773, 2775**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 245, 252, 262, 272, 282, 356, 363, 370, 380, 442, 449, 456, 466, 2586, 2592, 2600, 2608, 2616, 2682, 2688, 2694, 2702, 2754, 2760, 2766, 2774**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 247, 254, 264, 274, 284, 2588, 2594, 2602, 2610, 2618**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product.

Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 248, 256, 266, 276, 285, 2589, 2596, 2604, 2612, 2619**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 249, 258, 268, 278, 286, 317, 324, 331, 340, 348, 353, 402, 409, 418, 428, 438**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · IEC/TR 62581-2010
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 255, 257, 265, 267, 275, 277, 373, 375, 383, 385, 459, 461, 2595, 2597, 2603, 2605, 2611, 2613, 2697, 2699, 2705, 2707, 2769, 2771**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.2 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 259, 269, 279, 341, 377, 387, 419, 429, 439, 463**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.2 · IEC/TR 62581-2010
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 287, 289, 293, 297, 301, 2620, 2622, 2626, 2630, 2634**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 288, 291, 295, 299, 303, 2621, 2624, 2628, 2632, 2636**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 28 · **แถวข้อมูล 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.3 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 309, 2642**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 8 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 310, 2643**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 8 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 315, 322, 329, 336, 346, 351, 400, 407, 414, 424, 434, 2648, 2654, 2660, 2666, 2674, 2678, 2720, 2726, 2732, 2740, 2748**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 316, 323, 330, 338, 347, 352, 401, 408, 416, 426, 436, 2649, 2655, 2661, 2668, 2675, 2679, 2721, 2727, 2734, 2742, 2750**

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 27 · แถวข้อมูล 337, 339, 415, 417, 425, 427, 435, 437, 2667, 2669, 2733, 2735, 2741, 2743, 2749, 2751
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.2 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 358, 365, 372, 382, 444, 451, 458, 468, 2684, 2690, 2696, 2704, 2756, 2762, 2768, 2776
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 359, 366, 374, 384, 445, 452, 460, 469, 2685, 2691, 2698, 2706, 2757, 2763, 2770, 2777
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 360, 367, 376, 386, 446, 453, 462, 470
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · IEC/TR 62581-2010
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF หน้า 28 · แถวข้อมูล 4527-4529, 4534-4536, 4540-4544, 4550-4554, 4559-4563, 4567-4569
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.
เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 29 · แถวข้อมูล 4530-4533, 4537-4539, 4545-4549, 4555-4558, 4564-4566
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.
เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 12 · แถวข้อมูล 4570, 4573, 4576
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 27 · แถวข้อมูล 4571, 4574, 4577, 4606, 4609, 4612, 4615, 4618, 4656, 4659, 4662, 4665, 4668
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 12 · แถวข้อมูล 4572, 4575, 4578
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 10 · แถวข้อมูล 4579, 4582, 4585, 4588, 4620, 4623, 4626
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 26 · **แถวข้อมูล 4580, 4583, 4586, 4621, 4624, 4627, 4653, 4671, 4674, 4677, 4680, 4683, 4736, 4741, 4746, 4751, 4756, 4762, 4793, 4796, 4799, 4804, 4809, 4815, 4821, 4848, 4851, 4854, 4857, 4860, 4863**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 4581, 4584, 4587, 4589, 4622, 4625, 4628**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 4590, 4593, 4596, 4599, 4602**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 26 · **แถวข้อมูล 4591, 4594, 4597, 4600, 4603, 4632, 4635, 4638, 4641, 4644**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 4592, 4595, 4598, 4601, 4604**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 4605, 4608, 4611, 4614, 4617, 4655, 4658, 4661, 4664, 4667**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 4607, 4610, 4613, 4616, 4619, 4657, 4660, 4663, 4666, 4669**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 4629, 4685, 4687**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 4630, 4649, 4651, 4686, 4688, 4718, 4721, 4725, 4729, 4733**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 4631, 4634, 4637, 4640, 4643, 4646, 4689, 4694, 4700, 4706, 4712, 4770, 4775, 4780, 4786, 4826, 4831, 4836, 4842**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 4633, 4636, 4639, 4642, 4645, 4647, 4691, 4696, 4702, 4708, 4714, 4772, 4777, 4782, 4788, 4828, 4833, 4838, 4844**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 4648, 4650, 4717, 4719, 4723, 4727, 4731**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 4652, 4735, 4792, 4795, 4847, 4850, 4853**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 3 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 4654, 4737, 4794, 4797, 4849, 4852, 4855**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 3 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 4670, 4673, 4676, 4679, 4682, 4740, 4745, 4750, 4755, 4761, 4766, 4798, 4803, 4808, 4814, 4820, 4856, 4859, 4862**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 4672, 4675, 4678, 4681, 4684, 4742, 4747, 4752, 4757, 4763, 4767, 4800, 4805, 4810, 4816, 4822, 4858, 4861, 4864**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 4690, 4695, 4701, 4707, 4713, 4771, 4776, 4781, 4787, 4827, 4832, 4837, 4843**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 4692, 4697, 4703, 4709, 4715**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 4693, 4699, 4705, 4711, 4716, 4744, 4749, 4754, 4760, 4765, 4769, 4802, 4807, 4813, 4819, 4825**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 4698, 4704, 4710, 4784, 4790, 4840**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.2 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 28 · **แถวข้อมูล 4720, 4724, 4728, 4732**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.3 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 28 · **แถวข้อมูล 4722, 4726, 4730, 4734**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.3 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 4738**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 8 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 4739**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 8 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 4743, 4748, 4753, 4758, 4764, 4768, 4801, 4806, 4811, 4817, 4823**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 4759, 4812, 4818, 4824**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.2 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 4773, 4778, 4783, 4789, 4829, 4834, 4839, 4845**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 4774, 4779, 4785, 4791, 4830, 4835, 4841, 4846**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Shougang

Shougang Cold Rolled Grain-Oriented Electrical Steel Product Manual
ฉบับแก้ไข 2025 catalogue (official catalogue label; PDF dated 2025-07-23) เอกสารทางการ

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 2062, 2092, 2136, 2178, 4271, 4293, 4327, 4359**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 8 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 2063, 2093, 2137, 2179**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 8 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 2064, 2067, 2070, 2073, 2094, 2097, 2100, 2103, 2106, 2138, 2141, 2144, 2147, 2150, 2180, 2183, 2186, 2189, 2210, 2213, 2216, 2219, 4273, 4275, 4277, 4279, 4295, 4297, 4299, 4301, 4303, 4329, 4331, 4333, 4335, 4337, 4361, 4363, 4365, 4367, 4383, 4385, 4387, 4389**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 1 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 2065, 2068, 2071, 2074, 2095, 2098, 2101, 2104, 2107, 2139, 2142, 2145, 2148, 2151, 2181, 2184, 2187, 2190, 2211, 2214, 2217, 2220**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.4 Table 1 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 2066, 2069, 2072, 2075, 2096, 2099, 2102, 2105, 2108, 2140, 2143, 2146, 2149, 2152, 2182, 2185, 2188, 2191, 2212, 2215, 2218, 2221**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 1 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 2076, 2081, 2086, 2089, 2109, 2112, 2117, 2126, 2133, 2153, 2156, 2159, 2168, 2175, 2192, 2195, 2202, 2207, 2222, 2225, 2228, 2233, 4281, 4285, 4289, 4291, 4305, 4307, 4311, 4319, 4325, 4339, 4341, 4343, 4351, 4357, 4369, 4371, 4377, 4381, 4391, 4393, 4395, 4399**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 2 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 2077, 2082, 2087, 2090, 2110, 2113, 2118, 2127, 2134, 2154, 2157, 2160, 2169, 2176, 2193, 2196, 2203, 2208, 2223, 2226, 2229, 2234**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.4 Table 2 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 2078, 2083, 2088, 2091, 2111, 2114, 2119, 2128, 2135, 2155, 2158, 2161, 2170, 2177, 2194, 2197, 2204, 2209, 2224, 2227, 2230, 2235**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 2 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 2079, 2084, 2115, 2122, 2129, 2164, 2171, 2200, 2205, 2231, 4283, 4287, 4309, 4315, 4321, 4347, 4353, 4375, 4379, 4397**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 3 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 2080, 2085, 2116, 2123, 2130, 2165, 2172, 2201, 2206, 2232**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 3 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 2120, 2162, 2198, 4313, 4345, 4373**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 7 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 2121, 2163, 2199**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 7 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 2124, 2131, 2166, 2173, 4317, 4323, 4349, 4355**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 4 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 2125, 2132, 2167, 2174**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 4 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 4272, 4294, 4328, 4360**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 8 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 4274, 4276, 4278, 4280, 4296, 4298, 4300, 4302, 4304, 4330, 4332, 4334, 4336, 4338, 4362, 4364, 4366, 4368, 4384, 4386, 4388, 4390**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 1 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 4282, 4286, 4290, 4292, 4306, 4308, 4312, 4320, 4326, 4340, 4342, 4344, 4352, 4358, 4370, 4372, 4378, 4382, 4392, 4394, 4396, 4400**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 2 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit

B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 4284, 4288, 4310, 4316, 4322, 4348, 4354, 4376, 4380, 4398**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 3 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 4314, 4346, 4374**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 7 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 4318, 4324, 4350, 4356**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 4 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 5368, 5406, 5460, 5512**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 8 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 5369, 5407, 5461, 5513**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 8 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 5370, 5374, 5378, 5382, 5408, 5412, 5416, 5420, 5424, 5462, 5466, 5470, 5474, 5478, 5514, 5518, 5522, 5526, 5552, 5556, 5560, 5564**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.4 Table 1 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 5371, 5375, 5379, 5383, 5409, 5413, 5417, 5421, 5425, 5463, 5467, 5471, 5475, 5479, 5515, 5519, 5523, 5527, 5553, 5557, 5561, 5565**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 1 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 5372, 5376, 5380, 5384, 5410, 5414, 5418, 5422, 5426, 5464, 5468, 5472, 5476, 5480, 5516, 5520, 5524, 5528, 5554, 5558, 5562, 5566**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.4 Table 1 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 5373, 5377, 5381, 5385, 5411, 5415, 5419, 5423, 5427, 5465, 5469, 5473, 5477, 5481, 5517, 5521, 5525, 5529, 5555, 5559, 5563, 5567**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 1 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 5386, 5392, 5398, 5402, 5428, 5432, 5438, 5448, 5456, 5482, 5486, 5490, 5500, 5508, 5530, 5534, 5542, 5548, 5568, 5572, 5576, 5582**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.4 Table 2 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 5387, 5393, 5399, 5403, 5429, 5433, 5439, 5449, 5457, 5483, 5487, 5491, 5501, 5509, 5531, 5535, 5543, 5549, 5569, 5573, 5577, 5583**

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 2 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 5388, 5394, 5400, 5404, 5430, 5434, 5440, 5450, 5458, 5484, 5488, 5492, 5502, 5510, 5532, 5536, 5544, 5550, 5570, 5574, 5578, 5584**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.4 Table 2 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 5389, 5395, 5401, 5405, 5431, 5435, 5441, 5451, 5459, 5485, 5489, 5493, 5503, 5511, 5533, 5537, 5545, 5551, 5571, 5575, 5579, 5585**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 2 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 5390, 5396, 5436, 5444, 5452, 5496, 5504, 5540, 5546, 5580**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 3 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 5391, 5397, 5437, 5445, 5453, 5497, 5505, 5541, 5547, 5581**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 3 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 5442, 5494, 5538**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 7 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 5443, 5495, 5539**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 7 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 5446, 5454, 5498, 5506**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 4 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 5447, 5455, 5499, 5507**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §2.5 Table 4 · ไม่ระบุในตารางอ้างอิงของผู้ผลิต
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets
ฉบับแก้ไข D003jec_04_202407f เอกสารทางการ

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 1775, 1777-1778, 1780-1781, 1783, 1799, 1801-1802, 1804-1805, 1807-1808, 1810-1811, 1813, 1844, 1846-1847, 1849-1850, 1852, 4083-4088, 4099-4108, 4129-4134, 5104-5105, 5107-5108, 5110-5111, 5128-5129, 5131-5132, 5134-5135, 5137-5138, 5140-5141, 5173-5174, 5176-5177, 5179-5180**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1776, 1779, 1782, 1800, 1803, 1806, 1809, 1812, 1845, 1848, 1851, 5103, 5106, 5109, 5127, 5130, 5133, 5136, 5139, 5172, 5175, 5178**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Grade and Specification · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 1784, 1786-1787, 1789, 1814, 1816-1817, 1819-1820, 1822-1823, 1825, 4089-4092, 4109-4116, 5113-5114, 5116-5117, 5143-5144, 5146-5147, 5149-5150, 5152-5153**

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1785, 1788, 1815, 1818, 1821, 1824, 5112, 5115, 5142, 5145, 5148, 5151**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Grade and Specification · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 1790, 1792-1793, 1795, 1826, 1828-1829, 1831-1832, 1834-1835, 1837, 1853, 1855-1856, 1858-1859, 1861-1862, 1864, 1874, 1876-1877, 1879-1880, 1882-1883, 1885-1886, 1888, 1898, 1900-1901, 1903-1904, 1906-1907, 1909, 4093-4096, 4117-4124, 4135-4142, 4149-4158, 4165-4172, 5119-5120, 5122-5123, 5155-5156, 5158-5159, 5161-5162, 5164-5165, 5182-5183, 5185-5186, 5188-5189, 5191-5192, 5203-5204, 5206-5207, 5209-5210, 5212-5213, 5215-5216, 5227-5228, 5230-5231, 5233-5234, 5236-5237**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE HI-B, Typical · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 5 · **แถวข้อมูล 1791, 1794, 1827, 1830, 1833, 1836, 1854, 1857, 1860, 1863, 1875, 1878, 1881, 1884, 1887, 1899, 1902, 1905, 1908, 5118, 5121, 5154, 5157, 5160, 5163, 5181, 5184, 5187, 5190, 5202, 5205, 5208, 5211, 5214, 5226, 5229, 5232, 5235**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE HI-B, Grade and Specification · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 1796, 1798, 1838, 1840-1841, 1843, 1865, 1867-1868, 1870-1871, 1873, 1889, 1891-1892, 1894-1895, 1897, 4097-4098, 4125-4128, 4143-4148, 4159-4164, 5125-5126, 5167-5168, 5170-5171, 5194-5195, 5197-5198, 5200-5201, 5218-5219, 5221-5222, 5224-5225**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE, Typical · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 5 · **แถวข้อมูล 1797, 1839, 1842, 1866, 1869, 1872, 1890, 1893, 1896, 5124, 5166, 5169, 5193, 5196, 5199, 5217, 5220, 5223**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE, Grade and Specification · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1910, 1912-1913, 1915-1916, 1918, 1922, 1924-1925, 1927-1928, 1930, 4173-4178, 4181-4186, 5239-5240, 5242-5243, 5245-5246, 5251-5252, 5254-5255, 5257-5258**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 1911, 1914, 1917, 1923, 1926, 1929, 5238, 5241, 5244, 5250, 5253, 5256**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE HI-B AISI, Grade and Specification · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 1919, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 5247, 5259, 5262, 5265, 5268, 5271, 5274, 5277, 5280, 5283**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE AISI, Grade and Specification · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1920-1921, 1932-1933, 1935-1936, 1938-1939, 1941-1942, 1944-1945, 1947-1948, 1950-1951, 1953-1954, 1956-1957, 4179-4180, 4187-4204, 5248-5249, 5260-5261, 5263-5264, 5266-5267, 5269-5270, 5272-5273, 5275-5276, 5278-5279, 5281-5282, 5284-5285**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ ORIENTCORE AISI, Typical · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets
ฉบับแก้ไข Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR เอกสารทางการ

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1582, 1584, 1627, 1629-1630, 1632, 1660, 1662-1663, 1665-1666, 1668, 1687, 1689-1690, 1692-1693, 1695, 3890, 3892, 3935, 3937-3938, 3940, 3968, 3970-3971, 3973-3974, 3976, 3995, 3997-3998, 4000-4001, 4003, 4899, 4901-4902, 4959, 4961-4963, 4965-4966, 5003, 5005-5007, 5009-5011, 5013-5014, 5039, 5041-5043, 5045-5047, 5049-5050**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 1583, 1628, 1631, 1661, 1664, 1667, 1688, 1691, 1694, 3891, 3936, 3939, 3969, 3972, 3975, 3996, 3999, 4002, 4900, 4960, 4964, 5004, 5008, 5012, 5040, 5044, 5048**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JG CORE: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1585, 1587-1588, 1590-1591, 1593, 1633, 1635-1636, 1638, 1669, 1671-1672, 1674-1675, 1677, 1696, 1698-1699, 1701-1702, 1704, 3893, 3895-3896, 3898-3899, 3901, 3941, 3943-3944, 3946, 3977, 3979-3980, 3982-3983, 3985, 4004, 4007, 4009-4010, 4012, 4903, 4905-4907, 4909-4911, 4913-4914, 4967, 4969-4971, 4973-4974, 5015, 5017-5019, 5021-5023, 5025-5026, 5051, 5053-5055, 5057-5059, 5061-5062**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 1586, 1589, 1592, 1634, 1637, 1670, 1673, 1676, 1697, 1700, 1703, 3894, 3897, 3900, 3942, 3945, 3978, 3981, 3984, 4008, 4011, 4904, 4908, 4912, 4968, 4972, 5016, 5020, 5024, 5052, 5056, 5060**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGH CORE: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 1594, 1596-1597, 1599, 3902, 3904-3905, 3907, 4915, 4917-4919, 4921-4922**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 1595, 1598, 3903, 3906, 4916, 4920**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGHE CORE: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1600, 1602-1603, 1605-1606, 1608, 1639, 1641-1642, 1644-1645, 1647, 1678, 1680-1681, 1683-1684, 1686, 1705, 1707-1708, 1710, 3908, 3910-3911, 3913-3914, 3916, 3947, 3949-3950, 3952-3953, 3955, 3986, 3988-3989, 3991-3992, 3994, 4013, 4015-4016, 4018, 4923, 4925-4927, 4929-4931, 4933-4934, 4975, 4977-4979, 4981-4983, 4985-4986, 5027, 5029-5031, 5033-5035, 5037-5038, 5063, 5065-5067, 5069-5070**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 1601, 1604, 1607, 1640, 1643, 1646, 1679, 1682, 1685, 1706, 1709, 3909, 3912, 3915, 3948, 3951, 3954, 3987, 3990, 3993, 4014, 4017, 4924, 4928, 4932, 4976, 4980, 4984, 5028, 5032, 5036, 5064, 5068**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGS CORE: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1609, 1611-1612, 1614-1615, 1617, 1648, 1650-1651, 1653, 3917, 3919-3920, 3922-3923, 3925, 3956, 3958-3959, 3961, 4935, 4937-4939, 4941-4943, 4945-4946, 4987, 4989-4991, 4993-4994**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 1610, 1613, 1616, 1649, 1652, 3918, 3921, 3924, 3957, 3960, 4936, 4940, 4944, 4988, 4992**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGSD CORE: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1618, 1620-1621, 1623-1624, 1626, 1654, 1656-1657, 1659, 3926, 3928-3929, 3931-3932, 3934, 3962, 3964-3965, 3967, 4947, 4949-4951, 4953-4955, 4957-4958, 4995, 4997-4999, 5001-5002**

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 1619, 1622, 1625, 1655, 1658, 3927, 3930, 3933, 3963, 3966, 4948, 4952, 4956, 4996, 5000**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGSE CORE: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 4019, 4021, 4023, 4025, 4027, 4029, 4031, 4033, 4035, 4037, 4039, 4043, 4045, 4047, 4049, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061, 4063, 4065, 4067, 4069, 4071, 4073, 4075, 4077, 4079, 4081, 5071, 5073, 5075, 5077, 5079, 5081, 5083, 5085, 5087, 5089, 5091, 5093, 5095, 5097, 5099, 5101**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ AISI: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 4020, 4022, 4024, 4026, 4028, 4030, 4032, 4034, 4036, 4038, 4040, 4044, 4046, 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060, 4062, 4064, 4066, 4068, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082, 5072, 5074, 5076, 5078, 5080, 5082, 5084, 5086, 5088, 5090, 5092, 5094, 5096, 5098, 5100, 5102**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ AISI: Typical Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 4005**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGH CORE: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 4006**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 4041**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ AISI: Grades and Specifications · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 4042**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ AISI: Typical Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

POSCO

Electrical Steel: Grain-Oriented (English GO Catalog)
ฉบับแก้ไข 2022 catalog; no additional revision stated เอกสารทางการ

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 1996, 1998-1999, 2001-2002, 2004, 2023, 2025-2026, 2028, 2044, 2046-2047, 2049, 4205, 4207-4208, 4210-4211, 4213, 4232, 4234-4235, 4237, 4253, 4255-4256, 4258, 5325, 5327, 5329, 5343, 5345, 5357, 5359**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PH-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 1997, 2000, 2003, 2024, 2027, 2045, 2048, 4206, 4209, 4212, 4233, 4236, 4254, 4257, 5324, 5326, 5328, 5342, 5344, 5356, 5358**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PH-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 2005, 2007-2008, 2010-2011, 2013, 2029, 2031-2032, 2034-2035, 2037, 2050, 2052-2053, 2055, 4214, 4216-4217, 4219-4220, 4222, 4238, 4240-4241, 4243-4244, 4246, 4259, 4261-4262, 4264, 5331, 5333, 5335, 5347, 5349, 5351, 5361, 5363**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PHD-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 2006, 2009, 2012, 2030, 2033, 2036, 2051, 2054, 4215, 4218, 4221, 4239, 4242, 4245, 4260, 4263, 5330, 5332, 5334, 5346, 5348, 5350, 5360, 5362**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PHD-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 2014, 2016-2017, 2019, 4223, 4225-4226, 4228, 5337, 5339**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PHE-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 2015, 2018, 4224, 4227, 5336, 5338**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PHE-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 2020, 2022, 2038, 2040-2041, 2043, 2056, 2058-2059, 2061, 4229, 4231, 4247, 4249-4250, 4252, 4265, 4267-4268, 4270, 5341, 5353, 5355, 5365, 5367**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PG-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 2021, 2039, 2042, 2057, 2060, 4230, 4248, 4251, 4266, 4269, 5340, 5352, 5354, 5364, 5366**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ PG-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · ดูเงื่อนไขในเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency
ฉบับแก้ไข 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) เอกสารทางการ

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 1, 2357, 4510**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 12, guaranteed magnetic properties · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 2-6, 2358-2362, 4511-4515**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 12, guaranteed magnetic properties · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 7-12, 2363-2368**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 13, guaranteed magnetic properties · การทดสอบแผ่นเดี่ยวและการแปลงค่าตาม IEC 60404-8-7
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 13, 2369**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 13, guaranteed magnetic properties · การทดสอบแผ่นเดี่ยวและการแปลงค่าตาม IEC 60404-8-7
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC

60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 14-17, 2370-2373, 4523-4526**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 11, guaranteed magnetic properties · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 4516-4521**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 13, guaranteed magnetic properties · ไม่ระบุวิธีทดสอบความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 4522**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 13, guaranteed magnetic properties · ไม่ระบุวิธีทดสอบความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range
ฉบับแก้ไข 03/2026 (printed, back cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 23 · **แถวข้อมูล 2324-2338, 4477-4491, 5630-5644**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ powercore magnetic properties (BIS 3024) · โครงทดสอบ Epstein หรือการทดสอบแผ่นเดี่ยว (IS 649)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

PDF หน้า 22 · **แถวข้อมูล 2339-2356, 4492-4509, 5645-5662**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ powercore magnetic properties (IEC 60404-8-7) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3) พร้อมการแปลงค่าที่เผยแพร่
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Mill publishes SST values after converting losses at 1.7 T by 0.925 (IEC 60404-8-7) and J800 by 1.01. Grades are laser domain refined unless otherwise agreed; guaranteed properties require written agreement.

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel
ฉบับแก้ไข Bochnia 2023 (printed, back cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 2236, 2240, 2244, 2248, 2252, 2260**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO DR magnetic properties (W/kg) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 2237-2239, 2241-2243, 2245-2247, 2249-2251, 2253-2255, 2261-2263, 4402, 4404, 4406, 4408, 4410, 4412, 4414, 4416, 4418, 4420, 4425, 4427, 5586-5595, 5598-5599**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO DR magnetic properties (W/kg) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 2256, 2264, 2268, 2272, 2276, 2280, 2284, 2288, 2292, 2296**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO magnetic properties (W/kg) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 2257-2259, 2265-2267, 2269-2271, 2273-2275, 2277-2279, 2281-2283, 2285-2287, 2289-2291, 2293-2295, 2297-2299, 4421, 4423, 4428, 4430-4433, 4435-4436, 4438-4439, 4441-4444, 4446-4447, 4449-4450, 4452, 5596-5597, 5600-5617**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO magnetic properties (W/kg) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 2300, 2304, 2308**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO DR magnetic properties (W/kg) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 2301-2303, 2305-2307, 2309-2311, 4454, 4456, 4458, 4460, 4462, 4464, 5618-5623**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO DR magnetic properties (W/kg) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 2312, 2316, 2320**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO magnetic properties (W/kg) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 2313-2315, 2317-2319, 2321-2323, 4466, 4468, 4470, 4472, 4474, 4476, 5624-5629**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO magnetic properties (W/kg) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 7 · **แถวข้อมูล 4401, 4403, 4405, 4407, 4409, 4411, 4413, 4415, 4417, 4419, 4424, 4426**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO DR magnetic properties (W/lb) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 4422, 4429, 4434, 4437, 4440, 4445, 4448, 4451**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO magnetic properties (W/lb) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 4453, 4455, 4457, 4459, 4461, 4463**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO DR magnetic properties (W/lb) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 4465, 4467, 4469, 4471, 4473, 4475**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO magnetic properties (W/lb) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue
ฉบับแก้ไข 2024 (printed, cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 52 · **แถวข้อมูล 1958**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 1959
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 1960
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 1961
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1962
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1963
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1964
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1965
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1966
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1967
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1968
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1969
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1970
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1971
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1972
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1973
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1974
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1975
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 1976
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 1977
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 1978
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 1979
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 1980
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 1981
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 1982
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด STO 05757665-008 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 1983
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 1984
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1985
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1986
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1987
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1988
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1989
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1990
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1991
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1992
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 1993
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 1994
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 1995
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 5286
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 5287
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 5288
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 5289
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5290
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5291
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5292
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5293
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5294
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5295
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5296
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5297
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5298
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5299
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5300
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5301
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5302
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5303
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 5304
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 5305
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 5306
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 5307
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 5308
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 5309
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 5310
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด STO 05757665-008 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 5311
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 5312
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5313
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) EN grade designation is not listed. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5314
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5315
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5316
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5317
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5318
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5319
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5320
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5321
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 5322
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 5323
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels
ฉบับแก้ไข May 2021 (printed, back cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 8 · แถวข้อมูล 967, 969-970, 973-974, 976, 979-980, 982, 984, 987, 989-990, 992, 997-998, 1003, 1005-1006, 1172, 1175, 1177-1178, 1180, 1183-1184, 1187, 1189-1190, 1193-1194, 1196, 1199, 1201, 1204, 1207, 1210, 1213, 1294, 1296, 1298, 1301-1302, 1305-1306, 1309-1310, 1313, 1315, 1317-1318, 1320, 1324, 1327, 1329, 1333, 1335, 1416, 1418, 1421-1422, 1425, 1427, 1429, 1431-1432, 1435, 1437, 1439-1440, 1443, 1447-1448, 1452, 1454, 1456, 3275, 3277-3278, 3280, 3282, 3285-3286, 3289-3290, 3292, 3295-3296, 3299-3300, 3305, 3307, 3311, 3313-3314, 3480, 3482, 3485-3486, 3489, 3491-3492, 3494, 3497, 3499-3500, 3503, 3505-3506, 3511, 3513, 3516, 3519-3520, 3602, 3605-3606, 3609, 3611-3612, 3615, 3617-3618, 3620, 3623, 3625, 3627, 3629, 3633-3634, 3639, 3641-3642, 3725, 3727, 3729, 3731-3732, 3735, 3737-3738, 3740, 3742, 3744, 3747, 3749-3750, 3755, 3757, 3761, 3763-3764
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Typical core loss · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF หน้า 8 · **แถวข้อมูล 968, 971-972, 975, 977-978, 981, 983, 985-986, 988, 991, 993, 996, 999, 1001, 1004, 1007, 1173-1174, 1176, 1179, 1181-1182, 1185-1186, 1188, 1191-1192, 1195, 1197-1198, 1202, 1205, 1209, 1211-1212, 1295, 1297, 1299-1300, 1303-1304, 1307-1308, 1311-1312, 1314, 1316, 1319, 1321, 1323, 1326, 1330, 1332, 1334, 1417, 1419-1420, 1423-1424, 1426, 1428, 1430, 1433-1434, 1436, 1438, 1441-1442, 1446, 1449, 1453, 1455, 1457, 3274, 3276, 3279, 3281, 3283-3284, 3287-3288, 3291, 3293-3294, 3297-3298, 3301, 3303, 3306, 3309, 3312, 3315, 3481, 3483-3484, 3487-3488, 3490, 3493, 3495-3496, 3498, 3501-3502, 3504, 3507, 3510, 3512, 3515, 3518, 3521, 3603-3604, 3607-3608, 3610, 3613-3614, 3616, 3619, 3621-3622, 3624, 3626, 3628, 3632, 3635, 3637, 3640, 3643, 3724, 3726, 3728, 3730, 3733-3734, 3736, 3739, 3741, 3743, 3745-3746, 3748, 3751, 3753, 3756, 3760, 3762, 3765**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Typical core loss · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 994, 1000, 1200, 1206, 1322, 1328, 1444, 1450, 3302, 3308, 3508, 3514, 3630, 3636, 3752, 3758**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 995, 1002, 1203, 1208, 1325, 1331, 1445, 1451, 3304, 3310, 3509, 3517, 3631, 3638, 3754, 3759**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1008, 1011-1012, 1015-1016, 1018, 1021, 1023-1024, 1026, 1028, 1031, 1033, 1035-1036, 1038, 1041-1042, 1044, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223-1224, 1227, 1229-1230, 1233-1234, 1237-1238, 1241-1242, 1244, 1246, 1249-1250, 1337-1338, 1341, 1343, 1345-1346, 1349-1350, 1353, 1355, 1357-1358, 1360, 1363-1364, 1366, 1369-1370, 1373, 1458, 1460, 1462, 1464, 1467, 1469-1470, 1473, 1475-1476, 1479-1480, 1482, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493-1494, 3317-3318, 3320, 3322, 3325, 3327-3328, 3331-3332, 3335-3336, 3338, 3341, 3343-3344, 3347-3348, 3350, 3353, 3523, 3525, 3527-3528, 3531-3532, 3534, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547-3548, 3550, 3552, 3555-3556, 3558, 3645-3646, 3649-3650, 3653, 3655-3656, 3658, 3660, 3663-3664, 3666, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677-3678, 3680, 3766, 3768, 3770, 3773-3774, 3776, 3779-3780, 3782, 3785, 3787, 3789-3790, 3792, 3794, 3797-3798, 3801, 3803**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Typical RMS exciting power · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF หน้า 9 · **แถวข้อมูล 1009-1010, 1013-1014, 1017, 1019-1020, 1022, 1025, 1027, 1029-1030, 1032, 1034, 1037, 1039-1040, 1043, 1045, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1225-1226, 1228, 1231-1232, 1235-1236, 1239-1240, 1243, 1245, 1247-1248, 1251, 1336, 1339-1340, 1342, 1344, 1347-1348, 1351-1352, 1354, 1356, 1359, 1361-1362, 1365, 1367-1368, 1371-1372, 1459, 1461, 1463, 1465-1466, 1468, 1471-1472, 1474, 1477-1478, 1481, 1483-1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1495, 3316, 3319, 3321, 3323-3324, 3326, 3329-3330, 3333-3334, 3337, 3339-3340, 3342, 3345-3346, 3349, 3351-3352, 3522, 3524, 3526, 3529-3530, 3533, 3535-3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3549, 3551, 3553-3554, 3557, 3559, 3644, 3647-3648, 3651-3652, 3654, 3657, 3659, 3661-3662, 3665, 3667-3668, 3670, 3672, 3674, 3676, 3679, 3681, 3767, 3769, 3771-3772, 3775, 3777-3778, 3781, 3783-3784, 3786, 3788, 3791, 3793, 3795-3796, 3799-3800, 3802**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Typical RMS exciting power · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels
ฉบับแก้ไข October 2023 (printed, back cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 883-896, 898, 900, 902, 904-905, 925-938, 941-942, 944, 946-947, 1046-1059, 1062-1063, 1065, 1067-1068, 1130-1143, 1145, 1147, 1149, 1151-1152, 3190-3203, 3206-3207, 3209, 3211-3212, 3232-3245, 3248-3249, 3252-3254, 3354-3367, 3369, 3371, 3374-3376, 3438-3451, 3453, 3455, 3458-3460**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 8 – Typical core loss · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 897, 901, 939, 943, 1060, 1064, 1102, 1106, 1144, 1148, 1266, 1270, 1388, 1392, 1510, 1514, 3204, 3208, 3246, 3250, 3368, 3372, 3410, 3414, 3452, 3456, 3574, 3578, 3696, 3700, 3818, 3822**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF หน้า 4 · **แถวข้อมูล 899, 903, 940, 945, 1061, 1066, 1104, 1108, 1146, 1150, 1267, 1272, 1389, 1394, 1512, 1515, 3205, 3210, 3247, 3251, 3370, 3373, 3411, 3416, 3454, 3457, 3575, 3580, 3697, 3702, 3820, 3824**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 906-924, 948-966, 1069-1087, 1153-1171, 3213-3231, 3255-3273, 3377-3395, 3461-3479**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 10 – Typical RMS exciting power · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 1088-1101, 1103, 1105, 1107, 1109-1110, 1252-1265, 1268-1269, 1271, 1273-1274, 1374-1387, 1390-1391, 1393, 1395-1396, 1496-1509, 1511, 1513, 1516-1518, 3396-3409, 3412-3413, 3415, 3417-3418, 3560-3573, 3576-3577, 3579, 3581-3582, 3682-3695, 3698-3699, 3701, 3703-3704, 3804-3817, 3819, 3821, 3823, 3825-3826**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 – Typical core loss · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 1111-1129, 1275-1293, 1397-1415, 1519-1537, 3419-3437, 3583-3601, 3705-3723, 3827-3845**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 11 – Typical RMS exciting power · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4889**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.0 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF หน้า 4 · **แถวข้อมูล 4880, 4882, 4884, 4886, 4888, 4890**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.4 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 4891, 4893**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 17.8 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF หน้า 4 · **แถวข้อมูล 4892, 4894**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.2 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel
ฉบับแก้ไข October 2024 (printed, back cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 517, 519, 522, 524-525, 527, 530, 532-533, 536, 538, 540-541, 543, 548, 550, 552, 556, 558, 640-641, 643, 646, 648-649, 651, 653, 656, 658-659, 661, 664, 666, 668, 671, 675, 677, 680, 762-763, 765, 768-769, 772, 774-775, 778, 780-781, 783, 786-787, 790, 794, 798-799, 802, 2825, 2827-2828, 2830, 2833-2834, 2837, 2839, 2841, 2843-2844, 2847-2848, 2851, 2853, 2857, 2861, 2863, 2865, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955-2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2971-2972, 2975, 2978, 2983, 2985, 2987, 3068, 3071, 3073, 3075-3076, 3078, 3080, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091-3092, 3094, 3097, 3100, 3104, 3107, 3109**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 10 – Typical core loss · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 518, 520-521, 523, 526, 528-529, 531, 534-535, 537, 539, 542, 544, 546, 549, 554-555, 557, 597-610, 613-614, 616, 618-619, 639, 642, 644-645, 647, 650, 652, 654-655, 657, 660, 662-663, 665, 670, 672, 676, 678-679, 719-732, 735-736, 738, 740-741, 761, 764, 766-767, 770-771, 773, 776-777, 779, 782, 784-785, 788, 792-793, 796, 800-801, 841-854, 857-858, 860, 862-863, 2824, 2826, 2829, 2831-2832, 2835-2836, 2838, 2840, 2842, 2845-2846, 2849-2850, 2854, 2856, 2860, 2862, 2864, 2904-2917, 2920-2921, 2924-2926, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969-2970, 2973, 2977, 2979, 2981, 2984,**

2986, 3026-3039, 3041, 3043, 3046-3048, 3069-3070, 3072, 3074, 3077, 3079, 3081-3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3093, 3095, 3098, 3101, 3105-3106, 3108, 3148-3161, 3163, 3165, 3168-3170
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 8 – Typical core loss · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 545, 551, 611, 615, 667, 673, 733, 737, 789, 795, 855, 859, 2852, 2858, 2918, 2922, 2974, 2980, 3040, 3044, 3096, 3102, 3162, 3166**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 1 – Guaranteed core loss · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 547, 553, 612, 617, 669, 674, 734, 739, 791, 797, 856, 861, 2855, 2859, 2919, 2923, 2976, 2982, 3042, 3045, 3099, 3103, 3164, 3167**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 559, 562, 564, 566-567, 569, 571, 573, 575, 578, 580, 582-583, 585, 587, 589, 592-593, 595, 620-638, 682-683, 686-687, 690, 692, 694, 696-697, 699, 701, 704-705, 708, 710, 712-713, 715, 717, 742-760, 803, 805, 808, 810-811, 813, 815, 818-819, 822-823, 826, 828-829, 832-833, 835, 838, 840, 864-882, 2867-2868, 2870, 2873-2874, 2876, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891-2892, 2895-2896, 2899-2900, 2903, 2927-2945, 2989-2990, 2993, 2995, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009-3010, 3013-3014, 3017, 3019-3020, 3023-3024, 3049-3067, 3111-3112, 3114, 3117, 3119, 3121-3122, 3125-3126, 3129-3130, 3133-3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3147, 3171-3189**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 – Typical RMS exciting power · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 560-561, 563, 565, 568, 570, 572, 574, 576-577, 579, 581, 584, 586, 588, 590-591, 594, 596, 681, 684-685, 688-689, 691, 693, 695, 698, 700, 702-703, 706-707, 709, 711, 714, 716, 718, 804, 806-807, 809, 812, 814, 816-817, 820-821, 824-825, 827, 830-831, 834, 836-837, 839, 2866, 2869, 2871-2872, 2875, 2877-2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2893-2894, 2897-2898, 2901-2902, 2988, 2991-2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3011-3012, 3015-3016, 3018, 3021-3022, 3025, 3110, 3113, 3115-3116, 3118, 3120, 3123-3124, 3127-3128, 3131-3132, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145-3146**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 10, lower panel – RMS exciting power · ASTM A343 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 4867, 4869, 4871, 4873, 4875, 4877**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 1 – Guaranteed core loss · ไม่ระบุวิธีทดสอบความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 4868, 4870, 4872, 4874, 4876, 4878**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · ไม่ระบุวิธีทดสอบความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels
ฉบับแก้ไข July 2025 (printed, back cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 4 · **แถวข้อมูล 495-509, 511, 513, 515-516, 1538-1552, 1554, 1557-1574, 1576, 1578, 1580-1581, 2802-2815, 2817-2818, 2821-2823, 3846-3859, 3861-3862, 3865-3881, 3883-3884, 3887-3889**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 – Typical core loss · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF หน้า 3 · **แถวข้อมูล 510, 514, 1553, 1556, 1575, 1579, 2816, 2820, 3860, 3864, 3882, 3886, 4866, 4896, 4898**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF หน้า 2 · **แถวข้อมูล 512, 1555, 1577, 2819, 3863, 3885, 4865, 4895, 4897**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 1 – Guaranteed core loss · ASTM A804 (ทดสอบแผ่นเดี่ยวหลังตัดโดยไม่อบคลายเค้น)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

การรวบรวมข้อมูลโดยอิสระ

Chenfan Electric รวบรวมโดยอิสระจากข้อมูลที่ผู้ผลิตเหล็กเผยแพร่ โดยไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต
ให้ใช้ข้อกำหนดของผู้ผลิตเหล็กและเงื่อนไขการสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเกณฑ์ตรวจรับ ค่าทั่วไปและค่าอ้างอิงใช้ประกอบการประเมิน
ข้อมูลแถบเหล็กใช้เพื่ออ้างอิงทางวิศวกรรม ต้องตรวจสอบค่าการสูญเสียของแกนที่ผลิตเสร็จแยกต่างหาก
ฉบับแก้ไข 2026-11-14.2