M130-30S

ข้อมูลสมรรถนะ CRGO

สรุปข้อมูลในรายงาน

เกรดเหล็ก	M130-30S
ผู้ผลิตและความหนา	NLMK · 0.3 mm
ความถี่ที่มีข้อมูลเผยแพร่	50 Hz
ช่วงความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่เผยแพร่	1.7 T
จำนวนระดับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	1
สมบัติ	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก · ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก

สมรรถนะที่ 50 Hz

ตาราง 01 · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ · ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J

ค่าพีคของความหนาแน่นฟลักซ์ (T)	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก ค่าสูงสุดที่รับประกัน · W/kg
1.7	1.30

ตาราง 02 · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป · ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J

ค่าพีคของความหนาแน่นฟลักซ์ (T)	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก ค่าทั่วไป · W/kg
1.7	1.26

สมบัติอื่น

ไม่ได้ระบุความถี่แยก

ตาราง 03 · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ

ความเข้มสนามแม่เหล็ก (A/m)	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ค่าต่ำสุดที่รับประกัน · T
800	1.78

ตาราง 04 · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป

ความเข้มสนามแม่เหล็ก (A/m)	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ค่าทั่วไป · T
800	1.85

เครื่องหมายขีดหมายถึงค่าที่ไม่ได้เผยแพร่

แหล่งข้อมูลจากผู้ผลิตและเงื่อนไขการทดสอบ

ใช้เลขตารางและเลขแถวเพื่อดูเงื่อนไขการทดสอบต้นฉบับ

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

ฉบับแก้ไข 2024 (printed, cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 51 · ตาราง 01
§9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · ตาราง 02
§9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · ตาราง 03
§9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · ตาราง 04
§9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

การรวบรวมข้อมูลโดยอิสระ

Chenfan Electric รวบรวมโดยอิสระจากข้อมูลที่ผู้ผลิตเหล็กเผยแพร่
ให้ใช้ข้อกำหนดของผู้ผลิตเหล็กและเงื่อนไขการสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเกณฑ์ตรวจรับ ค่าทั่วไปและค่าอ้างอิงใช้ประกอบการประเมิน
ข้อมูลแถบเหล็กใช้เพื่ออ้างอิงทางวิศวกรรม ต้องตรวจสอบค่าการสูญเสียของแกนที่ผลิตเสร็จแยกต่างหาก
ฉบับแก้ไข 2026-11-14.2