# T111-30S

ข้อมูลสมรรถนะ CRGO

## สรุปข้อมูลในรายงาน

| | |
|---|---|
| เกรดเหล็ก | T111-30S |
| ผู้ผลิตและความหนา | NLMK · 0.3 mm |
| ความถี่ที่มีข้อมูลเผยแพร่ | 50 Hz |
| ช่วงความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่เผยแพร่ | 1.7 T |
| จำนวนระดับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก | 1 |
| สมบัติ | ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก · ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก |

## สมรรถนะที่ 50 Hz

ตาราง 01 · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ · ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J

| ค่าพีคของความหนาแน่นฟลักซ์ (T) | ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก<br>ค่าสูงสุดที่รับประกัน · W/kg |
|---|---|
| **1.7** | 1.11 |

## สมบัติอื่น

ไม่ได้ระบุความถี่แยก
ตาราง 02 · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ

| ความเข้มสนามแม่เหล็ก (A/m) | ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก<br>ค่าต่ำสุดที่รับประกัน · T |
|---|---|
| **800** | 1.87 |

เครื่องหมายขีดหมายถึงค่าที่ไม่ได้เผยแพร่

# แหล่งข้อมูลจากผู้ผลิตและเงื่อนไขการทดสอบ

ใช้เลขตารางและเลขแถวเพื่อดูเงื่อนไขการทดสอบต้นฉบับ

## NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

ฉบับแก้ไข 2024 (printed, cover) เอกสารทางการ

**PDF หน้า 51 · ตาราง 01**

§9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

**PDF หน้า 51 · ตาราง 02**

§9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

### การรวบรวมข้อมูลโดยอิสระ

Chenfan Electric รวบรวมโดยอิสระจากข้อมูลที่ผู้ผลิตเหล็กเผยแพร่
ให้ใช้ข้อกำหนดของผู้ผลิตเหล็กและเงื่อนไขการสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเกณฑ์ตรวจรับ ค่าทั่วไปและค่าอ้างอิงใช้ประกอบการประเมิน
ข้อมูลแถบเหล็กใช้เพื่ออ้างอิงทางวิศวกรรม ต้องตรวจสอบค่าการสูญเสียของแกนที่ผลิตเสร็จแยกต่างหาก

ฉบับแก้ไข 2026-11-14.2