Baosteel

ข้อมูลอ้างอิงเกรดเหล็กจากผู้ผลิต

สรุปข้อมูลในรายงาน

เอกสารข้อมูลเกรด	148
ค่าที่เผยแพร่	1243
ความถี่ที่มีข้อมูลเผยแพร่	50 Hz / 60 Hz
ช่วงความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่เผยแพร่	1.5-1.7 T
จำนวนระดับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	2

สมรรถนะที่ 50 Hz

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1	**18QG080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าทั่วไป
2	**18QG080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
3	**18QG085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าทั่วไป
4	**18QG085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
5	**18QG095** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
6	**18QG095** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
7	**18RK065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	ค่าทั่วไป
8	**18RK065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
9	**18RK070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	ค่าทั่วไป
10	**18RK070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
11	**18RK075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	ค่าทั่วไป
12	**18RK075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
13	**18RK085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	ค่าทั่วไป
14	**18RK085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
15	**20QG080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
16	**20QG080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
17	**20QG085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
18	**20QG085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
19	**20QG095** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าทั่วไป
20	**20QG095** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
21	**20RK070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	ค่าทั่วไป
22	**20RK070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
23	**20RK075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	ค่าทั่วไป
24	**20RK075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
25	**20RK085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
26	**20RK085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
27	**23Q110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
28	**23Q110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
29	**23QG085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
30	**23QG085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
31	**23QG090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
32	**23QG090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
33	**23QG095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
34	**23QG095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
35	**23QG100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
36	**23QG100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
37	**23RK075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าทั่วไป
38	**23RK075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
39	**23RK080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
40	**23RK080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
41	**23RK085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าทั่วไป
42	**23RK085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
43	**23RK090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
44	**23RK090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
45	**23RK100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
46	**23RK100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
47	**27Q120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
48	**27Q120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
49	**27QG090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
50	**27QG090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
51	**27QG095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
52	**27QG095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
53	**27QG100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
54	**27QG100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
55	**27QG120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
56	**27QG120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
57	**27RK085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
58	**27RK085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
59	**27RK090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
60	**27RK090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
61	**27RK095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
62	**27RK095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
63	**27RK100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
64	**27RK100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
65	**30Q120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
66	**30Q120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
67	**30Q130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
68	**30Q130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าทั่วไป
69	**30QG100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
70	**30QG100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
71	**30QG105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
72	**30QG105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
73	**30QG120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
74	**30QG120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
75	**30RK095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
76	**30RK095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
77	**30RK100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
78	**30RK100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
79	**30RK105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
80	**30RK105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
81	**35Q145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
82	**35Q145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
83	**35Q155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
84	**35Q155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
85	**35QG135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
86	**35QG135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
87	**B18HS065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
88	**B18HS065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
89	**B18HS070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
90	**B18HS070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
91	**B18HS075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
92	**B18HS075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
93	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
94	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	ค่าทั่วไป
95	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
96	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
97	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
98	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
99	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
100	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
101	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
102	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าทั่วไป
103	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
104	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
105	**B18P085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
106	**B18P085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
107	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.41** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
108	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.40** W/kg	ค่าทั่วไป
109	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
110	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.54** W/kg	ค่าทั่วไป
111	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
112	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	ค่าทั่วไป
113	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
114	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
115	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
116	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	ค่าทั่วไป
117	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
118	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
119	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
120	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	ค่าทั่วไป
121	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
122	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
123	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
124	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	ค่าทั่วไป
125	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
126	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
127	**B20HS065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
128	**B20HS065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
129	**B20HS070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
130	**B20HS070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
131	**B20HS075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
132	**B20HS075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
133	**B20HS075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
134	**B20HS080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
135	**B20HS080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
136	**B20HS080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
137	**B20HS085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
138	**B20HS085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
139	**B20HS085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
140	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
141	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าทั่วไป
142	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
143	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
144	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
145	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
146	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
147	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
148	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
149	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าทั่วไป
150	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
151	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
152	**B20PD080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
153	**B20PD080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
154	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
155	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	ค่าทั่วไป
156	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
157	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
158	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
159	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	ค่าทั่วไป
160	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
161	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
162	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
163	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	ค่าทั่วไป
164	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
165	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
166	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
167	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	ค่าทั่วไป
168	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
169	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
170	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
171	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าทั่วไป
172	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
173	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
174	**B20R085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
175	**B20R085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
176	**B20RD065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
177	**B20RD065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
178	**B20RD070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
179	**B20RD070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
180	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
181	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
182	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
183	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
184	**B23HS070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
185	**B23HS070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
186	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
187	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าทั่วไป
188	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
189	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
190	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
191	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าทั่วไป
192	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
193	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
194	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
195	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าทั่วไป
196	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
197	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
198	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
199	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
200	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
201	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
202	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
203	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าทั่วไป
204	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
205	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
206	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
207	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
208	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
209	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
210	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
211	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
212	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
213	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
214	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
215	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
216	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
217	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
218	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
219	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
220	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
221	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
222	**B23PD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
223	**B23PD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
224	**B23PD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
225	**B23PD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
226	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
227	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	ค่าทั่วไป
228	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
229	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
230	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
231	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
232	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
233	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
234	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	ค่าทั่วไป
235	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
236	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
237	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
238	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	ค่าทั่วไป
239	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
240	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
241	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
242	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	ค่าทั่วไป
243	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
244	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
245	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
246	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
247	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
248	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
249	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
250	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
251	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
252	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	ค่าทั่วไป
253	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
254	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
255	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
256	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
257	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
258	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
259	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
260	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
261	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
262	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	ค่าทั่วไป
263	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
264	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
265	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
266	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
267	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
268	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
269	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
270	**B23RD070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
271	**B23RD070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
272	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
273	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	ค่าทั่วไป
274	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
275	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
276	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
277	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
278	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
279	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
280	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
281	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
282	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
283	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
284	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
285	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าทั่วไป
286	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
287	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
288	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
289	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
290	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
291	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
292	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
293	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
294	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
295	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
296	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
297	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
298	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
299	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
300	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
301	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
302	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
303	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
304	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
305	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
306	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
307	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
308	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
309	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
310	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
311	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
312	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
313	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
314	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
315	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
316	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
317	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
318	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
319	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
320	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
321	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
322	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
323	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
324	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	ค่าทั่วไป
325	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
326	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
327	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
328	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
329	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
330	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
331	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
332	**B27P120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
333	**B27P120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
334	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
335	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
336	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
337	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
338	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
339	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
340	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
341	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
342	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
343	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
344	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
345	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
346	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
347	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
348	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
349	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
350	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
351	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
352	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
353	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
354	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
355	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
356	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
357	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
358	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
359	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
360	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	ค่าทั่วไป
361	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
362	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
363	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
364	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
365	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
366	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
367	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
368	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
369	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
370	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	ค่าทั่วไป
371	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
372	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
373	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
374	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
375	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
376	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
377	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
378	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าทั่วไป
379	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
380	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
381	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
382	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
383	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
384	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
385	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
386	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
387	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
388	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
389	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
390	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
391	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
392	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
393	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
394	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
395	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
396	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
397	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
398	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
399	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
400	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
401	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
402	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	ค่าทั่วไป
403	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
404	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
405	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
406	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
407	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
408	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
409	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
410	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
411	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
412	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	ค่าทั่วไป
413	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
414	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
415	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
416	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
417	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
418	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
419	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
420	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
421	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
422	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
423	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
424	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
425	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
426	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
427	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
428	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
429	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
430	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
431	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
432	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
433	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
434	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
435	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
436	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
437	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
438	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าทั่วไป
439	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
440	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
441	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
442	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
443	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
444	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
445	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
446	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	ค่าทั่วไป
447	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
448	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
449	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
450	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
451	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
452	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
453	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	ระดับความเร็วการยืดหดตัวเนื่องจากแม่เหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
454	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
455	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
456	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
457	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
458	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
459	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
460	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
461	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
462	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
463	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
464	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
465	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าทั่วไป
466	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
467	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
468	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
469	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
470	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
471	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
472	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
473	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
474	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
475	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
476	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
477	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป

สมรรถนะที่ 60 Hz

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
478	**18QG080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
479	**18QG080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
480	**18QG085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
481	**18QG085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
482	**18QG095** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
483	**18QG095** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
484	**18RK065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
485	**18RK065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
486	**18RK070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าทั่วไป
487	**18RK070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
488	**18RK075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
489	**18RK075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
490	**18RK085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
491	**18RK085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
492	**20QG080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
493	**20QG080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
494	**20QG085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
495	**20QG085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
496	**20QG095** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
497	**20QG095** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
498	**20RK070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
499	**20RK070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
500	**20RK075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
501	**20RK075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
502	**20RK085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
503	**20RK085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
504	**23Q110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
505	**23Q110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
506	**23QG085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
507	**23QG085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
508	**23QG090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
509	**23QG090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
510	**23QG095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
511	**23QG095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
512	**23QG100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
513	**23QG100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
514	**23RK075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
515	**23RK075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
516	**23RK080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
517	**23RK080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
518	**23RK085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
519	**23RK085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าทั่วไป
520	**23RK090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
521	**23RK090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
522	**23RK100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
523	**23RK100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
524	**27Q120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
525	**27Q120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	ค่าทั่วไป
526	**27QG090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าทั่วไป
527	**27QG090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
528	**27QG095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
529	**27QG095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
530	**27QG100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
531	**27QG100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
532	**27QG120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
533	**27QG120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	ค่าทั่วไป
534	**27RK085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
535	**27RK085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าทั่วไป
536	**27RK090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
537	**27RK090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
538	**27RK095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
539	**27RK095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
540	**27RK100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
541	**27RK100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
542	**30Q120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
543	**30Q120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	ค่าทั่วไป
544	**30Q130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
545	**30Q130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	ค่าทั่วไป
546	**30QG100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
547	**30QG100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
548	**30QG105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
549	**30QG105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	ค่าทั่วไป
550	**30QG120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าทั่วไป
551	**30QG120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	ค่าทั่วไป
552	**30RK095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
553	**30RK095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
554	**30RK100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
555	**30RK100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
556	**30RK105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
557	**30RK105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าทั่วไป
558	**35Q145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
559	**35Q145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	ค่าทั่วไป
560	**35Q155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
561	**35Q155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	ค่าทั่วไป
562	**35QG135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
563	**35QG135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	ค่าทั่วไป
564	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
565	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
566	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
567	**B18P070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
568	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
569	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
570	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
571	**B18P075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าทั่วไป
572	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
573	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
574	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
575	**B18P080** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
576	**B18P085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
577	**B18P085** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
578	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
579	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	ค่าทั่วไป
580	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
581	**B18R055** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
582	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
583	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	ค่าทั่วไป
584	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
585	**B18R060** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
586	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
587	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
588	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
589	**B18R065** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
590	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
591	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	ค่าทั่วไป
592	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
593	**B18R070** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
594	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
595	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าทั่วไป
596	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
597	**B18R075** Baosteel	0.18	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
598	**B20HS075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
599	**B20HS075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
600	**B20HS080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
601	**B20HS080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
602	**B20HS085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
603	**B20HS085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
604	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
605	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
606	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
607	**B20P075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
608	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
609	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
610	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
611	**B20P080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
612	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
613	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
614	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
615	**B20P085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
616	**B20PD080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
617	**B20PD080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
618	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
619	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
620	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
621	**B20R060** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
622	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
623	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
624	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
625	**B20R065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
626	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
627	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	ค่าทั่วไป
628	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
629	**B20R070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
630	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
631	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	ค่าทั่วไป
632	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
633	**B20R075** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
634	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
635	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	ค่าทั่วไป
636	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
637	**B20R080** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
638	**B20R085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
639	**B20R085** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
640	**B20RD065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
641	**B20RD065** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
642	**B20RD070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
643	**B20RD070** Baosteel	0.20	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
644	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
645	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
646	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
647	**B23G110** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
648	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
649	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
650	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
651	**B23HS075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
652	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
653	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
654	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
655	**B23HS080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
656	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
657	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
658	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
659	**B23HS085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
660	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
661	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
662	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
663	**B23HS090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
664	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
665	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
666	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
667	**B23P080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
668	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
669	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
670	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
671	**B23P085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าทั่วไป
672	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
673	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
674	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
675	**B23P090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
676	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
677	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
678	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
679	**B23P095** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
680	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
681	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
682	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
683	**B23P100** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
684	**B23PD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
685	**B23PD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
686	**B23PD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
687	**B23PD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
688	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
689	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	ค่าทั่วไป
690	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
691	**B23R070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
692	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
693	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
694	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
695	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
696	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
697	**B23R075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
698	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
699	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	ค่าทั่วไป
700	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
701	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
702	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
703	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
704	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
705	**B23R080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
706	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
707	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
708	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
709	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
710	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
711	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
712	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
713	**B23R085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
714	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
715	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
716	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
717	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
718	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
719	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
720	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
721	**B23R090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าทั่วไป
722	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
723	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
724	**B23RD070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
725	**B23RD070** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
726	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
727	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
728	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
729	**B23RD075** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
730	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
731	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
732	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
733	**B23RD080** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
734	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
735	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
736	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
737	**B23RD085** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
738	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
739	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
740	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
741	**B23RD090** Baosteel	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
742	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
743	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
744	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
745	**B27G120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
746	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
747	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
748	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
749	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
750	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
751	**B27P085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
752	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
753	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
754	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
755	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
756	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
757	**B27P090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
758	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
759	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
760	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
761	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
762	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
763	**B27P095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
764	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
765	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
766	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
767	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
768	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
769	**B27P100** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
770	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
771	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
772	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
773	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
774	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
775	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
776	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
777	**B27P110** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	ค่าทั่วไป
778	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
779	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
780	**B27P120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
781	**B27P120** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
782	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
783	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
784	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
785	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
786	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
787	**B27R080** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
788	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
789	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
790	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
791	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	ค่าทั่วไป
792	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
793	**B27R085** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
794	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
795	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
796	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
797	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	ค่าทั่วไป
798	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
799	**B27R090** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	ค่าทั่วไป
800	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
801	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
802	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
803	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
804	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
805	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
806	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
807	**B27R095** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าทั่วไป
808	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
809	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
810	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
811	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
812	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
813	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าทั่วไป
814	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
815	**B30G120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	ค่าทั่วไป
816	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
817	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
818	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
819	**B30G130** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	ค่าทั่วไป
820	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
821	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าทั่วไป
822	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
823	**B30P090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
824	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
825	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
826	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
827	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
828	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
829	**B30P095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
830	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
831	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
832	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
833	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
834	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
835	**B30P100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
836	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
837	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
838	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
839	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	ค่าทั่วไป
840	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
841	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
842	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
843	**B30P105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	ค่าทั่วไป
844	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
845	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
846	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
847	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
848	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
849	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
850	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
851	**B30P120** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	ค่าทั่วไป
852	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
853	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
854	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
855	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	ค่าทั่วไป
856	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
857	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	ค่าทั่วไป
858	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
859	**B30R090** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
860	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
861	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
862	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
863	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
864	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
865	**B30R095** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าทั่วไป
866	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
867	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
868	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
869	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
870	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
871	**B30R100** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
872	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
873	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
874	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
875	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	ค่าทั่วไป
876	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
877	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
878	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
879	**B30R105** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
880	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
881	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
882	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
883	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป
884	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
885	**B35G135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	ค่าทั่วไป
886	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
887	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
888	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
889	**B35G145** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	ค่าทั่วไป
890	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
891	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	ค่าทั่วไป
892	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
893	**B35G155** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	ค่าทั่วไป
894	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
895	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
896	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
897	**B35P115** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	ค่าทั่วไป
898	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
899	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
900	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
901	**B35P125** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	ค่าทั่วไป
902	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	ค่าอ้างอิงที่เผยแพร่
903	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป
904	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
905	**B35P135** Baosteel	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	ค่าทั่วไป

สมบัติอื่น

ไม่ได้ระบุความถี่แยก

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
906	**18QG080** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
907	**18QG085** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
908	**18QG095** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
909	**18RK065** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
910	**18RK070** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
911	**18RK075** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
912	**18RK085** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
913	**20QG080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
914	**20QG085** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
915	**20QG095** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
916	**20RK070** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
917	**20RK075** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
918	**20RK085** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
919	**23Q110** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
920	**23QG085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
921	**23QG090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
922	**23QG095** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
923	**23QG100** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
924	**23RK075** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
925	**23RK080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
926	**23RK085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
927	**23RK090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
928	**23RK100** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
929	**27Q120** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
930	**27QG090** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
931	**27QG095** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
932	**27QG100** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
933	**27QG120** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
934	**27RK085** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
935	**27RK090** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
936	**27RK095** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
937	**27RK100** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
938	**30Q120** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
939	**30Q130** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
940	**30QG100** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
941	**30QG105** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
942	**30QG120** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
943	**30RK095** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
944	**30RK100** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
945	**30RK105** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
946	**35Q145** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
947	**35Q155** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าทั่วไป
948	**35QG135** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
949	**B18HS065** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
950	**B18HS065** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
951	**B18HS065** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
952	**B18HS070** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
953	**B18HS070** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
954	**B18HS070** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
955	**B18HS075** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
956	**B18HS075** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
957	**B18HS075** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
958	**B18P070** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
959	**B18P070** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
960	**B18P070** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
961	**B18P075** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
962	**B18P075** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
963	**B18P075** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
964	**B18P080** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
965	**B18P080** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
966	**B18P080** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
967	**B18P085** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
968	**B18P085** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
969	**B18R055** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
970	**B18R055** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
971	**B18R055** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
972	**B18R060** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
973	**B18R060** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
974	**B18R060** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
975	**B18R065** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
976	**B18R065** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
977	**B18R065** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
978	**B18R070** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
979	**B18R070** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
980	**B18R070** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
981	**B18R075** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
982	**B18R075** Baosteel	0.18	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
983	**B18R075** Baosteel	0.18	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
984	**B20HS065** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
985	**B20HS065** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
986	**B20HS065** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
987	**B20HS070** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
988	**B20HS070** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
989	**B20HS070** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
990	**B20HS075** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
991	**B20HS075** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
992	**B20HS075** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
993	**B20HS080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
994	**B20HS080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
995	**B20HS080** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
996	**B20HS085** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
997	**B20HS085** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
998	**B20HS085** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
999	**B20P075** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1000	**B20P075** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
1001	**B20P075** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1002	**B20P080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1003	**B20P080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
1004	**B20P080** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1005	**B20P085** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1006	**B20P085** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1007	**B20P085** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1008	**B20PD080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1009	**B20PD080** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1010	**B20R060** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1011	**B20R060** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1012	**B20R060** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1013	**B20R065** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1014	**B20R065** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1015	**B20R065** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1016	**B20R070** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1017	**B20R070** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
1018	**B20R070** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1019	**B20R075** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1020	**B20R075** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
1021	**B20R075** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1022	**B20R080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1023	**B20R080** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
1024	**B20R080** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1025	**B20R085** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1026	**B20R085** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.950** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1027	**B20RD065** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1028	**B20RD065** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1029	**B20RD070** Baosteel	0.20	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1030	**B20RD070** Baosteel	0.20	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1031	**B23G110** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1032	**B23G110** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
1033	**B23G110** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1034	**B23HS070** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1035	**B23HS070** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
1036	**B23HS070** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1037	**B23HS075** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1038	**B23HS075** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
1039	**B23HS075** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1040	**B23HS080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1041	**B23HS080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
1042	**B23HS080** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1043	**B23HS085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1044	**B23HS085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
1045	**B23HS085** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1046	**B23HS090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1047	**B23HS090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
1048	**B23HS090** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1049	**B23P080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1050	**B23P080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
1051	**B23P080** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1052	**B23P085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1053	**B23P085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
1054	**B23P085** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1055	**B23P090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1056	**B23P090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1057	**B23P090** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1058	**B23P095** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1059	**B23P095** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1060	**B23P095** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1061	**B23P100** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1062	**B23P100** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1063	**B23P100** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1064	**B23PD085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1065	**B23PD085** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1066	**B23PD090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1067	**B23PD090** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1068	**B23R070** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1069	**B23R070** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
1070	**B23R070** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1071	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1072	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1073	**B23R075** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1074	**B23R075** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1075	**B23R075** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1076	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1077	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
1078	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1079	**B23R080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1080	**B23R080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1081	**B23R080** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1082	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1083	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1084	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1085	**B23R085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1086	**B23R085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1087	**B23R085** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1088	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1089	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1090	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1091	**B23R090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1092	**B23R090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
1093	**B23R090** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1094	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1095	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.955** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1096	**B23RD070** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1097	**B23RD070** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1098	**B23RD075** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1099	**B23RD075** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
1100	**B23RD075** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1101	**B23RD075** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.97** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
1102	**B23RD080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1103	**B23RD080** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
1104	**B23RD080** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1105	**B23RD080** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.97** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
1106	**B23RD085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1107	**B23RD085** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
1108	**B23RD085** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1109	**B23RD085** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.97** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
1110	**B23RD090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1111	**B23RD090** Baosteel	0.23	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1112	**B23RD090** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1113	**B23RD090** Baosteel	0.23	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.97** ไม่มีหน่วย	ค่าทั่วไป
1114	**B27G120** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1115	**B27G120** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
1116	**B27G120** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1117	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1118	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1119	**B27P085** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1120	**B27P085** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1121	**B27P085** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1122	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1123	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1124	**B27P090** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1125	**B27P090** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1126	**B27P090** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1127	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1128	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1129	**B27P095** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1130	**B27P095** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1131	**B27P095** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1132	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1133	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1134	**B27P100** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1135	**B27P100** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1136	**B27P100** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1137	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1138	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1139	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1140	**B27P110** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1141	**B27P110** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1142	**B27P110** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1143	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1144	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1145	**B27P120** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1146	**B27P120** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1147	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1148	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1149	**B27R080** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1150	**B27R080** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
1151	**B27R080** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1152	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1153	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1154	**B27R085** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1155	**B27R085** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1156	**B27R085** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1157	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1158	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1159	**B27R090** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1160	**B27R090** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
1161	**B27R090** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1162	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1163	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1164	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1165	**B27R095** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1166	**B27R095** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
1167	**B27R095** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1168	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1169	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1170	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.960** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1171	**B30G120** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1172	**B30G120** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
1173	**B30G120** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1174	**B30G130** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1175	**B30G130** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1176	**B30G130** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1177	**B30P090** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1178	**B30P090** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
1179	**B30P090** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1180	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1181	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1182	**B30P095** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1183	**B30P095** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
1184	**B30P095** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1185	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1186	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1187	**B30P100** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1188	**B30P100** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
1189	**B30P100** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1190	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1191	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
1192	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1193	**B30P105** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1194	**B30P105** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1195	**B30P105** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1196	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1197	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1198	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1199	**B30P120** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1200	**B30P120** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1201	**B30P120** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1202	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1203	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1204	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1205	**B30R090** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1206	**B30R090** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
1207	**B30R090** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1208	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1209	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1210	**B30R095** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1211	**B30R095** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
1212	**B30R095** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1213	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1214	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1215	**B30R100** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1216	**B30R100** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1217	**B30R100** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1218	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1219	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1220	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1221	**B30R105** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1222	**B30R105** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
1223	**B30R105** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1224	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1225	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1226	**B35G135** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1227	**B35G135** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
1228	**B35G135** Baosteel	0.35	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1229	**B35G145** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1230	**B35G145** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
1231	**B35G145** Baosteel	0.35	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1232	**B35G155** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1233	**B35G155** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
1234	**B35G155** Baosteel	0.35	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1235	**B35P115** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1236	**B35P115** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.92** T	ค่าทั่วไป
1237	**B35P115** Baosteel	0.35	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1238	**B35P125** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1239	**B35P125** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1240	**B35P125** Baosteel	0.35	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1241	**B35P135** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
1242	**B35P135** Baosteel	0.35	โพลาไรเซชันแม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป
1243	**B35P135** Baosteel	0.35	ตัวประกอบการซ้อนแผ่น	-	**0.965** ไม่มีหน่วย	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

แหล่งข้อมูลจากผู้ผลิตและเงื่อนไขการทดสอบ

ใช้เลขตารางและเลขแถวเพื่อดูเงื่อนไขการทดสอบต้นฉบับ

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

ฉบับแก้ไข Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) เอกสารทางการ

PDF หน้า 28 · แถวข้อมูล 1-6, 15-20, 27-36, 47-56, 65-74, 81-86, 478-483, 492-497, 504-513, 524-533, 542-551, 558-563

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 29 · แถวข้อมูล 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 484, 486, 488, 490, 498, 500, 502

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 29 · แถวข้อมูล 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 485, 487, 489, 491, 499, 501, 503

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 29 · แถวข้อมูล 37-46, 57-64, 75-80, 514-523, 534-541, 552-557

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 12 · แถวข้อมูล 87, 89, 91

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 27 · แถวข้อมูล 88, 90, 92, 128, 130, 133, 136, 139, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 10 · แถวข้อมูล 93, 97, 101, 105, 140, 144, 148, 564, 568, 572, 576, 604, 608, 612

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 26 · แถวข้อมูล 94, 96, 98, 100, 102, 104, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 181, 183, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 289, 291, 295, 297, 302, 304, 309, 311, 316, 318, 326, 328, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 387, 389, 394, 396, 404, 406, 414, 416, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 645, 647, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 743, 745, 749, 751, 755, 757, 761, 763, 767, 769, 775, 777, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 827, 829, 833, 835, 841, 843, 849, 851, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905

หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 10 · แถวข้อมูล 95, 99, 103, 106, 142, 146, 150, 566, 570, 574, 577, 606, 610, 614
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 11 · แถวข้อมูล 107, 111, 115, 119, 123, 578, 582, 586, 590, 594
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 26 · แถวข้อมูล 108, 112, 116, 120, 124, 155, 159, 163, 167, 171, 579, 583, 587, 591, 595, 619, 623, 627, 631, 635
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

PDF หน้า 11 · แถวข้อมูล 109, 113, 117, 121, 125, 580, 584, 588, 592, 596
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF หน้า 26 · แถวข้อมูล 110, 114, 118, 122, 126, 157, 161, 165, 169, 173, 581, 585, 589, 593, 597, 621, 625, 629, 633, 637
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF หน้า 13 · แถวข้อมูล 127, 129, 132, 135, 138, 184, 188, 192, 196, 200, 599, 601, 603, 650, 654, 658, 662
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 13 · แถวข้อมูล 131, 134, 137, 186, 190, 194, 198, 598, 600, 602, 648, 652, 656, 660
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 152, 222, 224, 616, 684, 686
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 153, 223, 225, 617, 685, 687
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 12 · แถวข้อมูล 154, 158, 162, 166, 170, 174, 618, 622, 626, 630, 634, 638
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 12 · แถวข้อมูล 156, 160, 164, 168, 172, 175, 620, 624, 628, 632, 636, 639
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 176, 178, 640, 642
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · แถวข้อมูล 177, 179, 641, 643
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF หน้า 10 · แถวข้อมูล 180, 288, 371, 375, 454, 458, 462, 644, 742, 812, 816, 882, 886, 890
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 3 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 10 · แถวข้อมูล 182, 290, 373, 377, 456, 460, 464, 646, 744, 814, 818, 884, 888, 892
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 3 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 11 · แถวข้อมูล 202, 206, 210, 214, 218, 294, 301, 308, 315, 325, 332, 379, 386, 393, 403, 413, 466, 470, 474, 664, 668, 672, 676, 680, 748, 754, 760, 766, 774, 780, 820, 826, 832, 840, 848, 894, 898, 902
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 11 · แถวข้อมูล 204, 208, 212, 216, 220, 296, 303, 310, 317, 327, 333, 381, 388, 395, 405, 415, 468, 472, 476, 666, 670, 674, 678, 682, 750, 756, 762, 768, 776, 781, 822, 828, 834, 842, 850, 896, 900, 904
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 12 · แถวข้อมูล 226, 233, 243, 253, 263, 337, 344, 351, 361, 423, 430, 437, 447, 688, 694, 702, 710, 718, 784, 790, 796, 804, 856, 862, 868, 876
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 27 · แถวข้อมูล 227, 229, 234, 236, 244, 246, 254, 256, 264, 266, 338, 340, 345, 347, 352, 354, 362, 364, 424, 426, 431, 433, 438, 440, 448, 450, 689, 691, 695, 697, 703, 705, 711, 713, 719, 721, 785, 787, 791, 793, 797, 799, 805, 807, 857, 859, 863, 865, 869, 871, 877, 879
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 12 · แถวข้อมูล 228, 235, 245, 255, 265, 339, 346, 353, 363, 425, 432, 439, 449, 690, 696, 704, 712, 720, 786, 792, 798, 806, 858, 864, 870, 878
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 13 · แถวข้อมูล 230, 237, 247, 257, 267, 692, 698, 706, 714, 722
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 231, 239, 249, 259, 268, 693, 700, 708, 716, 723**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 232, 241, 251, 261, 269, 300, 307, 314, 323, 331, 336, 385, 392, 401, 411, 421**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · IEC/TR 62581-2010
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 238, 240, 248, 250, 258, 260, 356, 358, 366, 368, 442, 444, 699, 701, 707, 709, 715, 717, 801, 803, 809, 811, 873, 875**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.2 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 242, 252, 262, 324, 360, 370, 402, 412, 422, 446**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.2 · IEC/TR 62581-2010
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 270, 272, 276, 280, 284, 724, 726, 730, 734, 738**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 271, 274, 278, 282, 286, 725, 728, 732, 736, 740**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 28 · **แถวข้อมูล 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.3 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 292, 746**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 8 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 293, 747**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 8 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 298, 305, 312, 319, 329, 334, 383, 390, 397, 407, 417, 752, 758, 764, 770, 778, 782, 824, 830, 836, 844, 852**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 299, 306, 313, 321, 330, 335, 384, 391, 399, 409, 419, 753, 759, 765, 772, 779, 783, 825, 831, 838, 846, 854**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 320, 322, 398, 400, 408, 410, 418, 420, 771, 773, 837, 839, 845, 847, 853, 855**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.2 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 341, 348, 355, 365, 427, 434, 441, 451, 788, 794, 800, 808, 860, 866, 872, 880**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 342, 349, 357, 367, 428, 435, 443, 452, 789, 795, 802, 810, 861, 867, 874, 881**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 343, 350, 359, 369, 429, 436, 445, 453**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · IEC/TR 62581-2010
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF หน้า 28 · **แถวข้อมูล 906-908, 913-915, 919-923, 929-933, 938-942, 946-948**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.
เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 29 · **แถวข้อมูล 909-912, 916-918, 924-928, 934-937, 943-945**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.
เกรดที่ระบุในเอกสารฉบับเก่า โปรดยืนยันกับผู้ผลิตว่ายังจัดหาได้ก่อนสั่งซื้อ

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 949, 952, 955**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 950, 953, 956, 985, 988, 991, 994, 997, 1035, 1038, 1041, 1044, 1047**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 951, 954, 957**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 958, 961, 964, 967, 999, 1002, 1005**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 26 · **แถวข้อมูล 959, 962, 965, 1000, 1003, 1006, 1032, 1050, 1053, 1056, 1059, 1062, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1141, 1172, 1175, 1178, 1183, 1188, 1194, 1200, 1227, 1230, 1233, 1236, 1239, 1242**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies

stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 960, 963, 966, 968, 1001, 1004, 1007**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 969, 972, 975, 978, 981**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 26 · **แถวข้อมูล 970, 973, 976, 979, 982, 1011, 1014, 1017, 1020, 1023**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 971, 974, 977, 980, 983**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 984, 987, 990, 993, 996, 1034, 1037, 1040, 1043, 1046**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 986, 989, 992, 995, 998, 1036, 1039, 1042, 1045, 1048**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 6 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 1008, 1064, 1066**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 1009, 1028, 1030, 1065, 1067, 1097, 1100, 1104, 1108, 1112**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 1010, 1013, 1016, 1019, 1022, 1025, 1068, 1073, 1079, 1085, 1091, 1149, 1154, 1159, 1165, 1205, 1210, 1215, 1221**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 12 · **แถวข้อมูล 1012, 1015, 1018, 1021, 1024, 1026, 1070, 1075, 1081, 1087, 1093, 1151, 1156, 1161, 1167, 1207, 1212, 1217, 1223**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 5 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 1027, 1029, 1096, 1098, 1102, 1106, 1110**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 9 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 1031, 1114, 1171, 1174, 1226, 1229, 1232**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 3 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 1033, 1116, 1173, 1176, 1228, 1231, 1234**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 3 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 1049, 1052, 1055, 1058, 1061, 1119, 1124, 1129, 1134, 1140, 1145, 1177, 1182, 1187, 1193, 1199, 1235, 1238, 1241**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 1051, 1054, 1057, 1060, 1063, 1121, 1126, 1131, 1136, 1142, 1146, 1179, 1184, 1189, 1195, 1201, 1237, 1240, 1243**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 4 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 1069, 1074, 1080, 1086, 1092, 1150, 1155, 1160, 1166, 1206, 1211, 1216, 1222**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.1 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 1071, 1076, 1082, 1088, 1094**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 1072, 1078, 1084, 1090, 1095, 1123, 1128, 1133, 1139, 1144, 1148, 1181, 1186, 1192, 1198, 1204**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 1077, 1083, 1089, 1163, 1169, 1219**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.2 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 28 · **แถวข้อมูล 1099, 1103, 1107, 1111**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.3 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 28 · **แถวข้อมูล 1101, 1105, 1109, 1113**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.3 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 1117**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 8 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 1118**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 8 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF หน้า 13 · **แถวข้อมูล 1122, 1127, 1132, 1137, 1143, 1147, 1180, 1185, 1190, 1196, 1202**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 27 · **แถวข้อมูล 1138, 1191, 1197, 1203**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table D.2 · GB/T 3655 (โครงทดสอบ Epstein)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 1152, 1157, 1162, 1168, 1208, 1213, 1218, 1224**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 13789 (การทดสอบแผ่นเดี่ยว)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF หน้า 14 · **แถวข้อมูล 1153, 1158, 1164, 1170, 1209, 1214, 1220, 1225**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ Table 7 · GB/T 19289
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

การรวบรวมข้อมูลโดยอิสระ

Chenfan Electric รวบรวมโดยอิสระจากข้อมูลที่ผู้ผลิตเหล็กเผยแพร่
ให้ใช้ข้อกำหนดของผู้ผลิตเหล็กและเงื่อนไขการสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเกณฑ์ตรวจรับ ค่าทั่วไปและค่าอ้างอิงใช้ประกอบการประเมิน
ข้อมูลแถบเหล็กใช้เพื่ออ้างอิงทางวิศวกรรม ต้องตรวจสอบค่าการสูญเสียของแกนที่ผลิตเสร็จแยกต่างหาก
ฉบับแก้ไข 2026-11-14.2