NLMK

ข้อมูลอ้างอิงเกรดเหล็กจากผู้ผลิต

สรุปข้อมูลในรายงาน

เอกสารข้อมูลเกรด	25
ค่าที่เผยแพร่	76
ความถี่ที่มีข้อมูลเผยแพร่	50 Hz
ช่วงความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่เผยแพร่	1.7 T
จำนวนระดับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	1

สมรรถนะที่ 50 Hz

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1	**M100-23P** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2	**M100-23P** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
3	**M100-27P** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4	**M100-27P** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
5	**M105-30P** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
6	**M105-30P** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
7	**M110-23S** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
8	**M110-23S** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
9	**M110-27P** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
10	**M110-27P** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
11	**M110-30P** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
12	**M110-30P** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
13	**M120-27S** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
14	**M120-27S** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.13** W/kg	ค่าทั่วไป
15	**M120-30S** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
16	**M120-30S** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.12** W/kg	ค่าทั่วไป
17	**M130-30S** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
18	**M130-30S** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.26** W/kg	ค่าทั่วไป
19	**M90-23Pb** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
20	**M90-23Pb** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
21	**M95-23P** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
22	**M95-23P** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
23	**M95-27Pb** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
24	**M95-27Pb** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.945** W/kg	ค่าทั่วไป
25	**NV23S-90L** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
26	**T100-23D** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
27	**T100-27D** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
28	**T105-27S** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
29	**T105-27S** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
30	**T105-30D** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
31	**T110-23S** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
32	**T110-27S** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
33	**T111-30S** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.11** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
34	**T120-27S** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
35	**T120-30S** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
36	**T130-30S** NLMK	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
37	**T95-23D** NLMK	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
38	**T95-27D** NLMK	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

สมบัติอื่น

ไม่ได้ระบุความถี่แยก

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
39	**M100-23P** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
40	**M100-23P** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
41	**M100-27P** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
42	**M100-27P** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
43	**M105-30P** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
44	**M105-30P** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
45	**M110-23S** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.78** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
46	**M110-23S** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
47	**M110-27P** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
48	**M110-27P** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
49	**M110-30P** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
50	**M110-30P** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
51	**M120-27S** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.78** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
52	**M120-27S** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าทั่วไป
53	**M120-30S** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.78** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
54	**M120-30S** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
55	**M130-30S** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.78** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
56	**M130-30S** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าทั่วไป
57	**M90-23Pb** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
58	**M90-23Pb** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
59	**M95-23P** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
60	**M95-23P** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
61	**M95-27Pb** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
62	**M95-27Pb** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
63	**NV23S-90L** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
64	**T100-23D** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
65	**T100-27D** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
66	**T105-27S** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
67	**T105-27S** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
68	**T105-30D** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
69	**T110-23S** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.85** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
70	**T110-27S** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
71	**T111-30S** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
72	**T120-27S** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.84** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
73	**T120-30S** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
74	**T130-30S** NLMK	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.84** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
75	**T95-23D** NLMK	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
76	**T95-27D** NLMK	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

แหล่งข้อมูลจากผู้ผลิตและเงื่อนไขการทดสอบ

ใช้เลขตารางและเลขแถวเพื่อดูเงื่อนไขการทดสอบต้นฉบับ

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

ฉบับแก้ไข 2024 (printed, cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 1
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 2
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 3
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 4
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 5
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 6
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 7
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 8
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 9
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 10
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 11
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 12
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 13
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 14
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 15
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 16
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 17
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 18
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 19
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 20
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 21
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 22
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 23
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 24
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 25
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด STO 05757665-008 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 26
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 27
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 28
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 29
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 30
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 31
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 32
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 33
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 34
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 35
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 36
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 37
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 38
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 39
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 40
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 41
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 42
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 43
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 44
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 45
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 46
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 47
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 48
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 49
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 50
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 51
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 52
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 53
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 54
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 55
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 56
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 57
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 58
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 59
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 60
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 61
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด EN 10107 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 62
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป

หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 63
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด STO 05757665-008 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 64
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 65
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 66
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) EN grade designation is not listed. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 67
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ตารางข้อ 9 ไม่ระบุวิธีทดสอบสำหรับค่าทั่วไป
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 68
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 69
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 70
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 71
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 72
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 73
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF หน้า 51 · แถวข้อมูล 74
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 Standard grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 75
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF หน้า 52 · แถวข้อมูล 76
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ §9 High-permeability grades · ข้อกำหนด GOST 32482 ตารางข้อ 9 ไม่ระบุอุปกรณ์จับยึดสำหรับทดสอบ
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

การรวบรวมข้อมูลโดยอิสระ

Chenfan Electric รวบรวมโดยอิสระจากข้อมูลที่ผู้ผลิตเหล็กเผยแพร่
ให้ใช้ข้อกำหนดของผู้ผลิตเหล็กและเงื่อนไขการสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเกณฑ์ตรวจรับ ค่าทั่วไปและค่าอ้างอิงใช้ประกอบการประเมิน
ข้อมูลแถบเหล็กใช้เพื่ออ้างอิงทางวิศวกรรม ต้องตรวจสอบค่าการสูญเสียของแกนที่ผลิตเสร็จแยกต่างหาก
ฉบับแก้ไข 2026-11-14.2