Stalprodukt

ข้อมูลอ้างอิงเกรดเหล็กจากผู้ผลิต

สรุปข้อมูลในรายงาน

เอกสารข้อมูลเกรด	22
ค่าที่เผยแพร่	208
ความถี่ที่มีข้อมูลเผยแพร่	50 Hz / 60 Hz
ช่วงความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่เผยแพร่	1.5-1.7 T
จำนวนระดับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	2

สมรรถนะที่ 50 Hz

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
1	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.63** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
2	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/kg	ค่าทั่วไป
3	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
4	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.89** W/kg	ค่าทั่วไป
5	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
6	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
7	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
8	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
9	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.67** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
10	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
11	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
12	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
13	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
14	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
15	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
16	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.03** W/kg	ค่าทั่วไป
17	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
18	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
19	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
20	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าทั่วไป
21	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.74** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
22	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.73** W/kg	ค่าทั่วไป
23	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
24	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
25	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
26	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
27	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.10** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
28	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
29	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
30	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
31	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.14** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
32	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
33	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.82** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
34	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
35	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.17** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
36	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
37	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
38	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
39	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
40	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.14** W/kg	ค่าทั่วไป
41	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
42	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
43	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.20** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
44	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.18** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
45	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
46	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
47	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.22** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
48	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
49	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
50	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
51	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
52	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
53	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
54	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
55	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
56	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.24** W/kg	ค่าทั่วไป
57	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
58	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.92** W/kg	ค่าทั่วไป
59	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.30** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
60	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.25** W/kg	ค่าทั่วไป
61	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.96** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
62	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
63	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.40** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
64	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
65	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.58** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
66	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.57** W/kg	ค่าทั่วไป
67	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
68	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป
69	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.60** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
70	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.59** W/kg	ค่าทั่วไป
71	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
72	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.83** W/kg	ค่าทั่วไป
73	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
74	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.61** W/kg	ค่าทั่วไป
75	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.90** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
76	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.88** W/kg	ค่าทั่วไป
77	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
78	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.63** W/kg	ค่าทั่วไป
79	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
80	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.93** W/kg	ค่าทั่วไป
81	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.67** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
82	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.66** W/kg	ค่าทั่วไป
83	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.00** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
84	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
85	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.76** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
86	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/kg	ค่าทั่วไป
87	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.05** W/kg	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
88	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	50 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป

สมรรถนะที่ 60 Hz

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
89	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.36** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
90	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.80** W/kg	ค่าทั่วไป
91	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.54** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
92	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.16** W/kg	ค่าทั่วไป
93	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.37** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
94	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.81** W/kg	ค่าทั่วไป
95	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.57** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
96	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.21** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
97	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.39** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
98	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.85** W/kg	ค่าทั่วไป
99	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.59** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
100	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.27** W/kg	ค่าทั่วไป
101	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.42** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
102	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
103	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.62** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
104	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.34** W/kg	ค่าทั่วไป
105	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.44** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
106	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.98** W/kg	ค่าทั่วไป
107	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
108	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.37** W/kg	ค่าทั่วไป
109	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.94** W/kg	ค่าทั่วไป
110	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.63** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
111	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.39** W/kg	ค่าทั่วไป
112	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.45** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
113	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
114	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.65** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
115	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.39** W/kg	ค่าทั่วไป
116	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.99** W/kg	ค่าทั่วไป
117	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.64** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
118	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.39** W/kg	ค่าทั่วไป
119	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.04** W/kg	ค่าทั่วไป
120	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.50** W/kg	ค่าทั่วไป
121	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.97** W/kg	ค่าทั่วไป
122	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.67** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
123	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.48** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
124	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.01** W/kg	ค่าทั่วไป
125	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.71** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
126	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.53** W/kg	ค่าทั่วไป
127	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
128	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.72** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
129	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.55** W/kg	ค่าทั่วไป
130	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.07** W/kg	ค่าทั่วไป
131	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.60** W/kg	ค่าทั่วไป
132	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
133	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.74** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
134	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.61** W/kg	ค่าทั่วไป
135	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.19** W/kg	ค่าทั่วไป
136	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.75** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
137	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.64** W/kg	ค่าทั่วไป
138	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
139	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.81** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
140	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.76** W/kg	ค่าทั่วไป
141	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.34** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
142	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.76** W/kg	ค่าทั่วไป
143	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.48** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
144	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.02** W/kg	ค่าทั่วไป
145	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.35** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
146	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.77** W/kg	ค่าทั่วไป
147	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.51** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
148	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.08** W/kg	ค่าทั่วไป
149	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.36** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
150	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.78** W/kg	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
151	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.54** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
152	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.15** W/kg	ค่าทั่วไป
153	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.37** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
154	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.79** W/kg	ค่าทั่วไป
155	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.58** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
156	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.23** W/kg	ค่าทั่วไป
157	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.39** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
158	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.84** W/kg	ค่าทั่วไป
159	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.60** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
160	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.28** W/kg	ค่าทั่วไป
161	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.45** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
162	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.5 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.95** W/kg	ค่าทั่วไป
163	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**0.65** W/lb	ค่าสูงสุดที่รับประกัน
164	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ค่าการสูญเสียจำเพาะในแกนเหล็ก	60 Hz / 1.7 T ไม่ได้ระบุว่าเป็น B หรือ J	**1.38** W/kg	ค่าทั่วไป

สมบัติอื่น

ไม่ได้ระบุความถี่แยก

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
165	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
166	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
167	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
168	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
169	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
170	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.86** T	ค่าทั่วไป
171	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
172	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
173	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
174	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
175	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
176	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
177	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
178	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
179	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
180	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
181	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
182	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
183	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
184	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าทั่วไป
185	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
186	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
187	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
188	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
189	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
190	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
191	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
192	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
193	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
194	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.89** T	ค่าทั่วไป
195	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.80** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
196	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าทั่วไป
197	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
198	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
199	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
200	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
201	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.87** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน

ลำดับ	ผู้ผลิต / เกรด	ความหนา mm	สมบัติ	จุดทดสอบ	ค่า	ประเภทค่า
202	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
203	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
204	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
205	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
206	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.90** T	ค่าทั่วไป
207	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.88** T	ค่าต่ำสุดที่รับประกัน
208	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก	H = 800 A/m	**1.91** T	ค่าทั่วไป

แหล่งข้อมูลจากผู้ผลิตและเงื่อนไขการทดสอบ

ใช้เลขตารางและเลขแถวเพื่อดูเงื่อนไขการทดสอบต้นฉบับ

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel

ฉบับแก้ไข Bochnia 2023 (printed, back cover) เอกสารทางการ

PDF หน้า 7 · แถวข้อมูล 1, 5, 9, 13, 17, 25
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO DR magnetic properties (W/kg) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF หน้า 7 · แถวข้อมูล 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 26-28, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 113, 115, 165-174, 177-178
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO DR magnetic properties (W/kg) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 6 · แถวข้อมูล 21, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO magnetic properties (W/kg) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF หน้า 6 · แถวข้อมูล 22-24, 30-32, 34-36, 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60, 62-64, 109, 111, 116, 118-121, 123-124, 126-127, 129-132, 134-135, 137-138, 140, 175-176, 179-196
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO magnetic properties (W/kg) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 11 · แถวข้อมูล 65, 69, 73
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO DR magnetic properties (W/kg) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF หน้า 11 · แถวข้อมูล 66-68, 70-72, 74-76, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 197-202
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO DR magnetic properties (W/kg) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 10 · แถวข้อมูล 77, 81, 85
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO magnetic properties (W/kg) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF หน้า 10 · แถวข้อมูล 78-80, 82-84, 86-88, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 203-208
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO magnetic properties (W/kg) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 7 · แถวข้อมูล 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 112, 114
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO DR magnetic properties (W/lb) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 6 · **แถวข้อมูล 110, 117, 122, 125, 128, 133, 136, 139**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ CGO magnetic properties (W/lb) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 11 · **แถวข้อมูล 141, 143, 145, 147, 149, 151**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO DR magnetic properties (W/lb) · การทดสอบแผ่นเดี่ยว (IEC 60404-3:2009)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF หน้า 10 · **แถวข้อมูล 153, 155, 157, 159, 161, 163**
หน้าอ้างอิงและวิธีทดสอบ HGO magnetic properties (W/lb) · โครงทดสอบ Epstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
หมายเหตุเงื่อนไขการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

การรวบรวมข้อมูลโดยอิสระ

Chenfan Electric รวบรวมโดยอิสระจากข้อมูลที่ผู้ผลิตเหล็กเผยแพร่ โดยไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต
ให้ใช้ข้อกำหนดของผู้ผลิตเหล็กและเงื่อนไขการสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเกณฑ์ตรวจรับ ค่าทั่วไปและค่าอ้างอิงใช้ประกอบการประเมิน
ข้อมูลแถบเหล็กใช้เพื่ออ้างอิงทางวิศวกรรม ต้องตรวจสอบค่าการสูญเสียของแกนที่ผลิตเสร็จแยกต่างหาก
ฉบับแก้ไข 2026-11-14.2